



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.













# **Handbuch der Seifenfabrikation**

Nach dem  
**Handbuch von Dr. C. Deite**  
völlig umgearbeitet und neu herausgegeben

von

**Dr. Walther Schrauth**

Privatdozent an der Universität Berlin  
Direktor der Tetralin-Gesellschaft

**Fünfte Auflage**

Mit 171 Textfiguren

**Berlin**

**Verlag von Julius Springer**

**1921**

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung  
in fremde Sprachen, vorbehalten.

Copyright 1921 by Julius Springer in Berlin.

*Harr.*

*6744*

*Eng. Chem.*

*6-20-1922*

*Eng. pit. For Chem. sub.*

*stripped on file.*



## Vorwort zur ersten Auflage.

Häufige Anfragen bei der Redaktion des „Seifenfabrikant“ nach einem brauchbaren Werke über Seifenfabrikation und die Tatsache, daß ein solches nicht vorhanden war, veranlaßten mich bereits vor einigen Jahren, in Gemeinschaft mit einigen Mitarbeitern am „Seifenfabrikant“ den Plan zu einem „Handbuch der Seifenfabrikation“ zu entwerfen, dessen Ausführung sich leider, da ich durch meine Berufstätigkeit zu sehr in Anspruch genommen war, bis zum Sommer des vorigen Jahres verzögert hat.

Da es die außerordentliche Mannigfaltigkeit der Produkte, welche die heutige deutsche Seifenindustrie erzeugt, dem einzelnen Seifensieder fast unmöglich macht, in allen Seifensorten Erfahrungen zu sammeln, so schien es mir zweckmäßig, eine Teilung der Arbeit in der Weise eintreten zu lassen, daß die verschiedenen Seifen nicht von einem, sondern von mehreren Seifensiedern bearbeitet würden, und zwar jede Sorte stets von einem besonders darin erfahrenen Praktiker, während ich selbst die Bearbeitung des chemischen Teils und der Rohstoffe übernommen habe.

Die Seifensiederei ist ein Gewerbe, dessen Prozesse vollständig auf chemischer Grundlage beruhen, und doch sehen wir, daß viele tüchtige Praktiker aller chemischen Kenntnisse bar sind, während sich freilich die Überzeugung von ihrer Notwendigkeit in den Seifensiederkreisen immer mehr Bahn bricht und sich auch heute schon viele Seifensieder mit tüchtigen chemischen Kenntnissen finden. Unter diesen Umständen drängt sich die Frage auf: wie weit ist die Chemie bei Abfassung des Buches zu berücksichtigen? — Es ist mehrfach der Wunsch geäußert worden, daß dem Buche als Einleitung eine vollständige „Chemie für Seifensieder“ gegeben würde. Dies schien mir zu weit zu gehen, da es den Umfang des Buches zu sehr vergrößert und es infolgedessen zu sehr verteuert haben würde; wohl aber schien es mir geboten, einesteils die Untersuchungsmethoden der Alkalien so elementar zu behandeln, daß sie auch von dem Nichtchemiker ausgeführt werden können, andernteils aber eine vollständige Chemie der Fette, soweit sie für die Technik von Bedeutung ist, zu bringen, um so dem mit chemischen Kenntnissen ausgerüsteten Seifensieder ein besseres Verständnis der in seinem Gewerbe vorkommenden chemischen Prozesse zu ermöglichen und ihn mit allen brauchbaren Methoden, welche zur Untersuchung der Fette und Öle dienen, vertraut zu machen.

Eine andere Frage war, ob die „Füllungen“ mit zu berücksichtigen wären. Ich bin kein Freund davon und kann einen großen Teil derselben nicht anders als Fälschungen bezeichnen; trotzdem hielt ich es für geboten, sie mit zu behandeln, da sie leider so verbreitet sind, daß man, ohne auf sie Rücksicht zu nehmen, gar nicht ein den heutigen Verhältnissen entsprechendes Seifenbuch zu schreiben imstande ist.

Die Toiletteseifen sind nur kurz behandelt, da ich beabsichtige, sie zusammen mit den Parfümerien in einem besonderen Werke herauszugeben.

Einer Entschuldigung bedarf eine Inkonsequenz: im chemischen Teil und bei den Rohstoffen sind die Temperaturen nach Graden Celsius angegeben, im praktischen Teil dagegen nach Graden Réaumur; ich glaubte letztere nicht ändern zu dürfen, da sie heute noch bei allen deutschen Seifensiedern gebräuchlich sind.

Indem ich noch meinen Mitarbeitern und überhaupt allen denen, welche mich bei Abfassung des Werkes mit Rat und Tat unterstützt haben, sowie auch der Verlagsbuchhandlung für die gediegene Ausstattung meinen verbindlichsten Dank ausspreche, schließe ich mit dem Wunsche, daß sich das Buch für recht viele nützlich erweisen möge.

Berlin, im November 1886.

Deite.

## Vorwort zur vierten Auflage.

Die Herausgabe der vierten Auflage des Deiteschen Handbuchs fällt in eine Zeit, zu welcher es schwer ist, das zukünftige Werden der Seifenindustrie in irgendeiner Weise vorauszusehen. Infolge der durch den gegenwärtigen Krieg gegebenen Verhältnisse ist ihre Lage eine so beengte geworden, daß zur Zeit die Möglichkeit selbständigen Entschließens völlig ausgeschaltet ist. Die bestehenden Gesetze und Verordnungen verbieten nämlich nicht nur die freie Verarbeitung aller Rohmaterialien, auch eine fortschrittliche Entwicklung der Industrie, die hauptsächlich in dem Streben des einzelnen nach besonderen Leistungen begründet liegt, ist infolge der bitteren Notwendigkeit einer Zwangssyndizierung gehemmt und gehindert. Nicht einmal der Erfinder, der sich beispielsweise auf rein wissenschaftlicher Grundlage bemühen wollte, fettsaures Alkali aus nicht beschlagnahmten Rohprodukten oder Salze anderer organischer Säuren mit seifenähnlichen Eigenschaften synthetisch herzustellen, besitzt die praktische Möglichkeit, den ihm durch das Patentgesetz zugestandenen Nutzen aus seiner Erfindung zu ziehen, da als Seifen nicht mehr nur die Alkalisalze der höheren Fettsäuren, sondern schlechthin alle Waschmittel verstanden werden, welche Ölsäuren, Fettsäuren, Harzsäuren oder deren Salze oder andere organische

Säuren enthalten, die selbst oder in der Form ihrer Salze eine Wasch- oder Reinigungswirkung ausüben, und da das alleinige Recht zur Herstellung und zum Vertrieb all dieser Produkte durch Bundesratsbeschluß allein dem Syndikate zusteht.

Daß die Anzahl der zur Zeit fabrizierten Erzeugnisse infolge der bestehenden Fettknappheit und dieser oben kurz angedeuteten Verhältnisse halber außerordentlich gering ist, dürfte nahezu selbstverständlich sein. Sie beschränken sich, von den sogenannten fettlosen Waschmitteln aus Ton u. dgl. abgesehen, im wesentlichen auf die seit dem Frühjahr 1916 vom Kriegsausschuß für Fette und Öle vorgeschriebenen Fabrikate, die K.A. Seifen zur Körperpflege und das K.A. Seifenpulver zur Wäschereinigung, zwei Produkte, die nur zu 20 bzw. 5 % aus wirklicher Seife bestehen.

In der bestimmten Voraussetzung aber, daß die gegenwärtige Lage der Seifenindustrie eine mit Kriegsende vorübergehende sein dürfte, glaubt der Herausgeber richtig zu handeln, wenn die kriegsgemäße Ausgestaltung der Seifenfabrikation in der vorliegenden Neuauflage nur mit kurzen Worten gestreift, dafür aber an geeigneter Stelle immer wieder darauf hingewiesen wird, in welcher Weise eine Weiterentwicklung nach Beendigung des Krieges und nach Aufhebung des Zwangssyndikates erwartet werden darf.

Die Art und die Einteilung des Stoffes konnte daher im großen und ganzen wie in der Voraufgabe beibehalten werden.

Auch das Prinzip der Arbeitsteilung des Erstherausgebers ist völlig gewahrt geblieben, indem nach dem Vorschlage des Verlages der praktische Teil des Buches „die spezielle Technologie der Seifen“ wieder von einem auf diesem Gebiete besonders erfahrenen Fachmanne, dem Herrn Otto Spangenberg in Chemnitz, bearbeitet wurde.

Der chemisch-technische Teil des Handbuches hat teilweise nicht unerhebliche Kürzungen erfahren. Das Bestehen einer umfangreichen Spezialliteratur gestattet es, beispielsweise auf eine elementare Behandlung der Untersuchungsmethoden der Alkalikarbonate und Ätzalkalien zu verzichten. Auch die Besprechung der übrigen analytischen Methoden ist hier und da knapper als in den Voraufgaben behandelt worden, da diesbezüglich, wie gesagt, auf die vorhandenen Lehrbücher und Spezialarbeiten verwiesen werden muß und diese Kenntnisse demzufolge als bekannt vorausgesetzt werden können.

Ebenso ist der praktische Teil des Buches in gewissem Umfange gekürzt worden, da die wiederholte Schilderung der gleichen Arbeitsweise bei einander ähnlichen Fabrikaten entfallen konnte.

Neu hinzugekommen ist dafür aber ein Kapitel über die Kalkulation der Seifenfabrikation und ausführlich berücksichtigt sind, was wohl selbstverständlich sein dürfte, alle Neuerungen, die die Seifenindustrie sowohl in chemischer (Fettspaltungsmethoden, Alkalischmelze ungesättigter Fettsäuren, Verarbeitung der Abfallfette usw.) wie maschineller Richtung seit Herausgabe der Voraufgabe erfahren hat.

Eine angenehme Pflicht ist es mir, Herrn Dr. Otto Schenck (Dessau), der mir beim Lesen der Korrekturbogen behilflich gewesen



ist und die Register hergestellt hat, für seine lebenswürdige Unterstützung auch an dieser Stelle meinen wärmsten Dank abzustatten.

Möge die neue Auflage dieselbe günstige Aufnahme finden, deren sich die früheren erfreuen durften.

Berlin, im September 1917.

Dr. Schrauth.

## Vorwort zur fünften Auflage.

Die Herausgabe der fünften Auflage des vorliegenden Handbuches bringt die Gelegenheit, auch die bisher in einem besonderen Bande erörterte Darstellung der Feinseifen, medikamentösen Seifen und Spezialitäten dem in dem bisherigen ersten Bande behandelten Stoff harmonisch einzugliedern und somit zusammenhängend aus einem einheitlichen Gesichtspunkte heraus eine Gesamtdarstellung der für die Seifenfabrikation heute überhaupt in Betracht kommenden Verfahren zu geben.

Es ist dies von besonderer Bedeutung, weil anscheinend die Zeit des Zwangssyndikates ihrem Ende entgegengeht und damit wieder die freie Verarbeitung der zur Verfügung stehenden Rohstoffe und trotz des ungünstigen Kriegsausganges eine fortschrittliche Entwicklung der Industrie ermöglicht wird. Wie schon in der Voraufgabe, ist deshalb immer wieder an geeigneter Stelle darauf hingewiesen, in welcher Weise eine Weiterentwicklung erwartet werden darf, und, wenn dem Umfang des Buches entsprechend vielfach auch nur in kurzen Augenblicksbildern, der Weg gezeigt, der eine wenigstens teilweise Loslösung von fremdländischen Rohstoffen ermöglichen kann. Insonderheit ist deshalb auch die Darstellung synthetischer Fettsäuren und Seifen neu in das Buch aufgenommen und der Fetthärtungsprozeß eingehender behandelt worden.

Daß daneben wieder die gesamte, in Betracht kommende Patentliteratur und alle Neuerungen berücksichtigt sind, die die Seifenindustrie seit Herausgabe der Voraufgabe erfahren hat, darf als selbstverständlich gelten. Neu eingeschaltet sind zwei besondere Kapitel, die die maschinellen Hilfsmittel der Seifenpulverfabrikation und die zur Aufarbeitung der Unterlaugen und Glycerinwässer erforderliche Apparatur behandeln. Die Fabrikationsvorschriften sind für sämtliche Produkte einheitlich für jeweils 1000 kg Fertigfabrikat gegeben, da sich kleinere oder größere Ansätze hieraus leicht errechnen lassen.

Eine völlige Umarbeitung hat der die medikamentösen Seifen behandelnde Abschnitt erfahren, da die Herstellung wertvoller Produkte dieser Art nur auf Grund einer genauen Kenntnis der zwischen dem Seifenkörper selbst und den in Betracht kommenden Medikamenten möglichen Wechselbeziehungen erfolgen kann und da es hierzu notwendig ist, auch die Eigenschaften der zu verarbeitenden Arzneistoffe kennen zu lernen.

In einem Anhang sind schließlich die für die Seifenfabrikation erforderlichen Hilfstabellen und, um einem vielfach geäußerten Wunsch entgegenzukommen, die deutschen Reichspatente vereinigt, welche die Herstellung von Seifen betreffen. Neben Patentnummer, Patentinhaber, Titel und Patentanspruch enthält die letztgenannte Zusammenstellung auch einen Hinweis, aus dem Bestand und Dauer des jeweiligen Rechtsschutzes leicht ersichtlich ist.

Eine angenehme Pflicht ist es mir schließlich, den Herren Dr. Otto Schenck (Dessau) und Robert Krings (Rodleben bei Dessau), sowie allen, die mich bei Herausgabe des Buches unterstützt haben, für ihre eifrige Mitarbeit zu danken. Der erstgenannte hat wieder wie schon bei der Voraufgabe die Korrekturbogen gelesen und die Register hergestellt, während der zweite namentlich bei Bearbeitung des praktischen Teils durch manchen wertvollen Rat zu dem guten Gelingen des Ganzen beigetragen hat. Ein aufrichtiger Dank gebührt auch dem Verlage für die ausgezeichnete Sorgfalt, welche er dieser Ausgabe gewidmet hat.

Möge eine günstige Aufnahme des Buches die für sein Werden aufgewandte Mühe lohnen.

Berlin, im November 1920.

Dr. Schrauth.

# Inhaltsübersicht.

	Seite
<b>Geschichte der Seifenfabrikation . . . . .</b>	<b>1</b>
<b>Die Rohstoffe für die Seifenfabrikation . . . . .</b>	<b>11</b>
<b>A. Die Fette . . . . .</b>	<b>11</b>
1. Die Natur der Fette . . . . .	11
Chemische Konstitution der Fette 12. Die Fettsäuren 15. Fett- und Wachsalkohole 21. Die natürlichen Glyzeride 23.	
2. Die Aufspaltung und Verseifung der Fette . . . . .	24
Die technischen Fettspaltungsverfahren 27. Verarbeitung und Analyse des Glyzerins 38. Die Seifen 44. Die reinigende Wirkung der Seifen 55. Die Desinfektionskraft der Seifen 59.	
3. Vorkommen, Gewinnung und Reinigung der Fette und fetten Öle . . . . .	63
Vorkommen und Gewinnung 63. Reinigung der Fette und Öle 65.	
4. Die Untersuchung der Fette und fetten Öle . . . . .	71
Physikalische Methoden 74. Chemische Methoden 79.	
5. Die in der Seifenfabrikation angewandten Fette, fetten Öle, Fettsäuren und Harze . . . . .	86
Tierische Fette und Öle 86. Talg 86. Schweinefett 89. Pferdefett 91. Knochenfett 92. Tran 93.	
Pflanzliche Fette 98. Palmöl 98. Kokosöl 102. Palmkernöl 105. Sheabutter 106. Illipebutter 107. Kakaobutter 107. Dikafett 107. Muskatnußbutter 107.	
Pflanzliche Öle 108. Leinöl 108. Hanföl 110. Mohnöl 110. Sonnenblumenöl 110. Baumwollsaatöl 111. Sesamöl 113. Maisöl 114. Leindotteröl 115. Sojabohnenöl 115. Rüböl 116. Olivenöl 117. Erdnußöl 119. Mandelöl 120. Rizinusöl 121.	
Gehärtete Fette 128.	
Abfallfette 126.	
Fettsäuren, Harze und Naphthensäuren 131. Die Verarbeitung der Fettsäuren 133. Die Harze 135. Die Naphthensäuren 137. Synthetische Fettsäuren und Seifen 137.	
<b>B. Die Alkalien . . . . .</b>	<b>139</b>
1. Die Soda . . . . .	140
Natürliche Soda 140. Künstliche Soda 140. Kristallisierte Soda 143. Kaustische Soda 146. Handelsübliche Bewertung von Atznatron (kommerzielle Grädigkeit der Soda) 149.	
2. Die Pottasche . . . . .	150
Pottasche aus Holzasche 150. Pottasche aus Schlempekohle 151. Pottasche aus Wollschweiß 152. Pottasche aus Abraumsalzen 152. Kaustische Pottasche 153.	
3. Die chemische Untersuchung der Alkalien . . . . .	153
<b>C. Die Hilfsrohstoffe der Seifenfabrikation . . . . .</b>	<b>154</b>
Das Wasser . . . . .	154
Der Kalk . . . . .	155
Das Kochsalz . . . . .	156
Das Chlorkalium . . . . .	158
Das Wasserglas . . . . .	158
Talkum und andere Beschwerungsmittel . . . . .	159
<b>Die maschinellen Hilfsmittel der Seifenfabrikation . . . . .</b>	<b>160</b>
1. Die Äscher . . . . .	160
2. Die Siedekessel mit Zubehör . . . . .	161
3. Pumpen zur Beförderung von flüssigen Seifen, Ölen und Fetten . . . . .	176



	Seite
4. Behälter zur Aufnahme der fertigen Seife . . . . .	179
Die Seifenformen 179. Die Standgefäße für Schmierseife 185.	
5. Vorrichtungen zum Schneiden von harten Seifen . . . . .	186
Das Zerteilen (Fällen) des Seifenblockes (Formblockes) 187. Das Zerschneiden der Fällstücke in Riegel 191. Das Zerschneiden der Riegel in Stücke 207.	
6. Egalisier- und Hobelmaschinen . . . . .	213
7. Die Pressen . . . . .	215
8. Die Stanzen . . . . .	230
9. Die mechanischen Seifenkühl- und Preßverfahren . . . . .	231
10. Die maschinellen Hilfsmittel der Seifenpulverfabrikation . . . . .	248
11. Die maschinellen Hilfsmittel zur Aufarbeitung der Unterlaugen und Glyzerinwässer . . . . .	254
<b>Die spezielle Technologie der Seifen . . . . .</b>	<b>262</b>
Das Sieden der Seifen . . . . .	263
Das Sieden mit Dampf 263.	
<b>A. Die harten oder Natronseifen . . . . .</b>	<b>265</b>
1. Kernseifen . . . . .	265
Kernseifen auf Unterlauge 265. Altdeutsche Kernseife 265. Talgkernseife 267. Das Marmorieren der Talgkernseife 268. Die Unterlauge 269. Marseiller Seife 270. Palmölseifen 275. Stettiner Palmöl-Hausseife 276. Palmöl-Harzseife 276. Palmitinseife 276. Oberschalseife 277. Oleinkernseife 282. Walkfett-Kernseife 283. Wollfettseife 284. Harzkernseifen 284. Terpentineseife 287. Russische Sattelseife 287.	
Kernseifen auf Leimniederschlag 287. Wachskernseife oder weiße Kernseife 290. Oranienburger-, Hellgelbe-, Sparkern- oder Oleinseife 294. Harzkernseifen 296.	
Die Vermehrung der Kernseifen 296.	
2. Halbkern- oder Eschweger Seifen . . . . .	298
Eschweger Seifen auf indirektem Wege 300. Eschweger Seifen auf direktem Wege 302. Eschweger Seifen mit hoher Wasserglas- und Talkfüllung 302. Das Sieden der Eschweger Seifen mit Dampf 303. Die Herstellung der Eschweger Seifen durch Karbonatverseifung 304. Eschweger Seife aus Grundseife 305. Eschweger Seifen auf halbwarmem Wege 306. Das Färben der Eschweger Seifen 306.	
3. Leimseifen . . . . .	306
Leimseifen mit 220—250 % Ausbeute 308. Leimseifen mit 250 bis 275 % Ausbeute mit glattem Aussehen 310. Leimseifen mit 300—350 % Ausbeute 310. Leimseifen mit 400—800 % Ausbeute 311. Wasserglasseifen zum Waschen in Seewasser 312. Harzleimseifen 313. Harzleimseifen mit 300—400 % Ausbeute 314. Harzleimseife ohne Salzwasser 314. Transparent-Harzleimseife 314. Schwarze Harzleimseife 315. Harzleimseife mit Talk 315. Tonnen- oder Scheuerseife 316. Wasserglaskompositionen 317. Oberschalseife 318. Mottledseifen 319. Mottledseife mit 260 % Ausbeute 321. Mottledseife mit 350 % Ausbeute 321. Mottledseife mit 450 % Ausbeute 322. Mottledseife mit 550 % Ausbeute 322. Mottledseife mit 700 % Ausbeute 322.	
4. Hausseifen auf kaltem und halbwarmem Wege . . . . .	323
Die Fette und Laugen für die Verseifung auf kaltem Wege 323. Vorschriften für Hausseifen auf kaltem und halbwarmem Wege 324. Harzseifen 326. Eine braune Harzseife 330. Stettiner	

	Seite
Palmöl-Hausseife 330. Elfenbeinseife 330. Sinclair- oder Kaltwasserseife 331. Oberschalseife auf kaltem Wege 332.	
5. Seifen aus gehärteten Ölen und Fetten . . . . .	333
<b>B. Die weichen oder Kaliseifen . . . . .</b>	<b>336</b>
1. Glatte, transparente Schmierseifen . . . . .	338
Glyzerinschmierseife 341. Hanfölseife 343.	
2. Naturkornseifen . . . . .	343
Alabaster-Naturkornseife 347.	
3. Kunstkornseifen . . . . .	348
4. Glatte weiße oder gelbe Schmierseifen von perlmuttartigem Aussehen . . . . .	349
Weißer Silberseife 351. Weiße Schmierseife aus Talg und Palmkernöl 351. Terpentinsalmiak-Schmierseife 352. Weiße Schmier- oder Bleichseife 352. Das Sieden der Schmierseifen mit Dampf 352. Schmierseifen aus Fettsäuren 354.	
5. Das Füllen der Schmierseifen . . . . .	355
6. Die Fastage für Schmierseifen . . . . .	357
<b>C. Seifen für die Textilindustrie . . . . .</b>	<b>359</b>
1. Riegelseifen . . . . .	363
Neutrale Olivenölseife 363. Weiße Wachs-kernseife 364. Grüne Olivenölseife aus Sulfuröl 365. Oleinkernseife für Textilzwecke 366. Walkfett-kernseife 367. Kernseifen für schwere Schlichte 367. Glattweiße Textilkernseife 369. Ökonomie-seife 369.	
2. Kaliseifen . . . . .	369
Glatte Oleinschmierseife 370. Glatte grüne Sulfurölseife 371. Silberseife für die Textilindustrie 372. Naturkornseifen aus Öl und Talg 373. Ökonomie-seifen nach Aachen-Eupener Art 375.	
3. Seifen mit Zusätzen von Kohlenwasserstoffen . . . . .	376
<b>D. Seifenpulver und verwandte Waschmittel . . . . .</b>	<b>378</b>
1. Die Herstellung der Seifenpulver . . . . .	379
Reines Seifenpulver 379. Seifenpulver mit 10–40% Fettsäuregehalt 380. Ammoniak-Seifenpulver 381. Das Parfümieren der Seifenpulver 383. Das Nässen des Seifenpulvers 383. Die Herstellung von Seifenpulver mit Hilfe maschineller Einrichtungen 384. Seifenpulver ohne Mühle 384.	
2. Waschpulver ohne Seife . . . . .	386
<b>E. Die Feinseifen . . . . .</b>	<b>390</b>
<b>I. Die Rohstoffe für die Feinseifenfabrikation . . . . .</b>	<b>391</b>
1. Die Fette und Laugen . . . . .	391
Talg 391. Kokosöl 392. Mandelöl 392. Gereinigtes Wollfett 392. Die Laugen 394.	
2. Das Färben der Feinseifen . . . . .	395
3. Die Riechstoffe für die Parfümierung der Feinseifen . . . . .	398
a) Ätherische Öle. . . . .	399
Eigenschaften und Zusammensetzung 399. Gewinnung 401. Aufbewahrung 406. Prüfung 406.	
Die in der Parfümeriefabrikation angewandten ätherischen Öle	417
Abietineenöle 417. Ajowanöl 419. Angelikaöl 419. Anisöl 419. Aurantieenöle 421. Basilikumöl 426. Bittermandelöl 427. Eukalyptusöl 429. Fenchelöl 429. Geraniumöl 429. Grasöle 430. Irisöl 433. Kümmelöl 434. Lavendelöl 435.	

Linaloöl 436. Menthaöl 437. Nelkenöl 439. Origanum- öl 439. Patchouliöl 440. Rosenöl 441. Rosenholzöl 444. Rosmarinöl 444. Salbeiöl 445. Sandelholzöl, ostindisches 445. Sandelholzöl, westindisches 446. Sassafrasöl 446. Thymian- öl 446. Wacholderbeeröl 447. Wintergrünöl 447. Ylang- Ylangöl 448. Zedernholzöl 450. Zimtöle 450.	
b) Balsame und Harze . . . . .	453
Benzoë 454. Perubalsam 455. Tolubalsam 458. Storax 458. Myrrhe 460. Opopanax 462.	
c) Riechstoffe aus dem Tierreich . . . . .	462
Moschus 462. Zibeth 466. Ambra 466.	
d) Künstliche Riechstoffe . . . . .	468
Anethol 468. Anisaldehyd 469. Anthranilsäuremethylester 469. Benzoësäuremethylester 470. Benzylazetat 470. Bornyl- azetat 470. Citral 470. Citronellal 471. Citronellol 471. Crataegon 471. Cumarin 472. Geraniol 474. Geranylazetat 474. Heliotropin 474. Hyazinth 475. Jasmin 475. Jonon 476. Iron 478. Isoeugenol 478. Isosafrol 478. Linalool 478. Nero- lin 479. Neroliöl, künstliches 480. Nitrobenzol 480. Rosenöl, künstliches 481. Safrol 482. Salizylsäure-Amylester 482. Terpineol 483. Vanillin 484. Ylang-Ylangöl, künstliches 485. Zimtöle, künstliche 485. Moschus, künstlicher 486.	
e) Tinkturen und Extrakte . . . . .	487
Moschustinktur 490. Zibethtinktur 490. Ambratinktur 491. Benzoëtinktur 491. Perubalsamtinktur 491. Tolubalsamtink- tur 491. Opopanaxtinktur 491. Storaxtinktur 491. Myrrhen- tinktur 492. Veilchenwurzeltinktur 492. Vetivertinktur 492. Patchouliextrakt 492. Tonkabohnenextrakt 492. Vanille- tinktur 493.	
II. Die maschinellen Hilfsmittel der Feinseifenfabrikation	493
1. Die Siedekessel . . . . .	494
2. Die Formen . . . . .	502
3. Die Schneidemaschinen . . . . .	504
4. Trocken- und Wärmeverrichtungen . . . . .	506
5. Die Pressen . . . . .	508
6. Seifenkugel-Schneidemaschinen . . . . .	509
III. Die spezielle Technologie der Feinseifen. . . . .	511
1. Feinseifen auf warmem Wege. . . . .	511
Feinkernseifen 513. Leimkernseifen und Schmelzseifen 514. Feinleimseifen 516.	
2. Feinseifen auf kaltem Wege . . . . .	520
Überfettete Feinseifen auf kaltem Wege 525. Die Vermehrungs- mittel für kaltgerührte Seifen 525. Die Verwertung der Ab- fälle 528.	
Vorschriften für Feinseifen auf kaltem Wege . . . . .	529
3. Pilierte Seifen . . . . .	541
Die Herstellung der Grundseifen . . . . .	541
Die apparative Verarbeitung der Grundseifen . . . . .	546
Vorschriften für pilierte Feinseifen . . . . .	574
4. Transparentfeinseifen. . . . .	579
Kristall-Glyzerinseife 582. Transparente Glyzerinseife 583. Transparentseife mit Zuckerwasser 583. Transparentseife ohne Sprit 583. Transparente Glyzerinseife ohne Sprit 584. Parfü- mieren der Transparentseifen 585.	

	Seite
5. Weiche und flüssige Feinseifen . . . . .	587
Seifencreme 587. Flüssige Glycerinseife 587. Flüssige Feinseifen 588.	
6. Feinseifen mit besonderen Zusätzen . . . . .	590
Seife mit Zusatz von Eiweiß 590. Myrrholinseife 591. Wachs-pasta-Seife 591.	
7. Badeseifen . . . . .	591
8. Rasierseifen . . . . .	595
Rasierkernseife 595. Rasierseife II 596. Rasierseifenpulver 599. Rasierpasta 600.	
9. Zahnseifen, Zahnpasten und Zahncremes . . . . .	601
Zahnseifen 601. Zahnpasten 604. Zahncremes 605.	
F. Medikamentöse Seifen . . . . .	607
Teerseifen 617. Phenolseifenpräparate 623. Die Bedeutung aromatischer Carbonsäuren für die Herstellung medikamentöser Seifen 630. Formaldehydseifenpräparate 633. Sauerstoffseifen 637. Schwefelseifen 640. Quecksilberseifen 644. Medikamentöse Seifen geringerer Bedeutung 650. Die Parfümierung medikamentöser Seifen und die Bedeutung ätherischer Öle für ihre Herstellung 657. Vorschriften für medikamentöse Seifen 663.	
G. Sand- und Bimssteinseifen . . . . .	665
H. Fleckseifen . . . . .	666
Gallseifen 666. Pilierte Gallseifen 668. Fleckseifen ohne Galle 669.	
J. Metallputzseifen . . . . .	670
Die Kalkulation der Seifenfabrikation . . . . .	672
Analytische Untersuchung der Seifen und Waschmittel . . .	676
Probenahme 676. Bestimmung des Wassergehaltes 677. Bestimmung des Gesamtfettgehaltes 678. Bestimmung des Gesamtalkalis 683. Bestimmung des an Fettsäure gebundenen Alkalis 684. Bestimmung des freien Ätzalkalis bzw. Ammoniaks 684. Bestimmung des kohlensauren Alkalis 684. Bestimmung der freien Fettsäuren 685. Bestimmung des unverseiften Neutralfettes 685. Bestimmung der unverseifbaren, fettartigen Stoffe 686. Bestimmung des Harzgehaltes 686. Bestimmung des Glycerin-gehaltes 687. Qualitativer und quantitativer Nachweis von Zusatzstoffen 688. Bestimmung von ätherischen Ölen und Kohlenwasserstoffen 691. Ermittlung von Farbstoffen 691. Bestimmung von Lanolin 691. Qualitativer und quantitativer Nachweis von Sauerstoff entwickelnden Substanzen 692. Untersuchung von medikamentösen Seifen 694.	
Berechnung der Ausbeute aus der Analyse . . . . .	694
Der Handelswert der Seifen. . . . .	695
Anhang . . . . .	696
Hilfstabellen für die Seifenfabrikation . . . . .	696
Zusammenstellung der die Verfahren zur Herstellung von Seifen betreffenden Deutschen Reichspatente aus den Klassen 23 und 30 . .	702
Patentnummernregister. . . . .	719
Namenregister . . . . .	720
Sachregister . . . . .	724

## Geschichte der Seifenfabrikation.

Forscht man nach dem Ursprung der Seifenfabrikation, so findet man, daß bei den Schriftstellern, die vor unserer Zeitrechnung gelebt haben, nirgend eines Reinigungsmittels gedacht ist, das unserer Seife entspräche. Man findet zwar häufig die Angabe, daß schon den Autoren des alten Testaments die Seife bekannt gewesen sei; es ist dies jedoch ein Irrtum, der durch die Luthersche Übersetzung hervorgerufen ist. Die Worte, welche Luther mit „Seife“ übersetzt, bedeuten lediglich mineralisches oder vegetabilisches Laugensalz.

Zu Homers Zeiten scheint die Reinigung der Wäsche nur dadurch bewirkt zu sein, daß sie im Wasser ohne irgendwelchen Zusatz gerieben oder gestampft wurde. Wenigstens beschäftigt Homer die Nausikaa und ihre Begleiterinnen in dieser Weise, als sie von Odysseus überrascht werden.

Später dienten vielfach sowohl Pflanzen mit seifenartigen Säften wie auch Holzasche und natürliche Soda zum Waschen, auch wußte schon Paulus von Ägina (1. Jahrhundert n. Chr.), daß das Laugensalz durch Kalk verstärkt werden kann; das gewöhnlichste Waschmittel aber war im Altertum der gefaulte Urin, der auf Grund seines Gehaltes an Ammoniumkarbonat schwach alkalische Eigenschaften besitzt. In Rom standen deshalb die Fullonen, denen das Geschäft des Waschens oblag, eigentlich in recht schlechtem Geruch und waren mit ihren Werkstätten in entlegene Straßen oder vor die Stadt verwiesen; sie hatten aber das Recht, an den Straßenecken große Gefäße aufzustellen, in denen sie die Beiträge der Vorübergehenden einsammelten<sup>1)</sup>.

Der älteste Schriftsteller, welcher die Seife erwähnt, ist Plinius<sup>2)</sup>. Er erzählt im 18. Buch seiner *Historia naturalis*, wo er von Haarfärbemitteln spricht, daß die Seife von den Galliern zum Rotfärben der Haare erfunden sei, daß sie aus Holzasche und Ziegentalg hergestellt werde, und zwar in zweierlei Art, fest und flüssig; sie sei bei den Germanen in beiderlei Gestalt gebräuchlich und würde mehr von den Männern als den Frauen angewandt. Die Seife scheint also damals als eine Art Färbepomade benutzt zu sein; ob sie auch zu andern Zwecken gedient hat, geht aus den Angaben des Plinius nicht hervor.

---

<sup>1)</sup> Vgl. F. M. Feldhaus, Über Sapo, Lauge und Seife unserer Altvorderen. Chem. Ztg. 1908, 32, 837.

<sup>2)</sup> Plinius der Ältere; er fand seinen Tod beim Ausbruch des Vesuv, 79 n. Chr.

Aus der angezogenen Stelle schließt man aber gewöhnlich, daß die Gallier oder auch die Gallier und Germanen die Erfinder der Seife gewesen sind. Ed. Moride<sup>1)</sup> bestreitet die Richtigkeit dieses Schlusses. Er meint, Plinius habe sagen wollen, daß nur die Verwendung der Seife als Haarfärbemittel eine Erfindung der Gallier sei, und glaubt, daß die Phönizier, dieses hoch entwickelte Industrievolk des Altertums, die eigentlichen Erfinder der Seife gewesen wären, die ihre Kunst nach Gallien mitgebracht hätten, als sie sich 600 Jahre v. Chr. an den Mündungen der Rhone niederließen<sup>2)</sup>.

Die ersten Seifen dürfen wir uns jedenfalls nicht als Kunstprodukte nach Art der heutigen vorstellen. Anfänglich hat man wahrscheinlich nur Öl und Asche gemischt und solche Mischungen als Salben bei Hautausschlägen und ähnlichen Leiden verwandt. Durch Zufall wird man später gefunden haben, daß man eine viel kräftiger wirkende Salbe erhielt, wenn man die Asche zuvor mit Wasser und gebranntem Kalk und hierauf erst mit Fett oder Öl vermischte. Allmählich wird man dann wohl zu Produkten gekommen sein, wie sie ähnlich heute noch in Algier verwendet werden und über die Léon Droux<sup>3)</sup> in folgender Weise berichtet: „Im Innern von Algier bringen die sehr industriellen Kabylen auf die Märkte eine Masse, die zwei ganz verschiedenen Zwecken dient, als Heilmittel und zum häuslichen Gebrauch. Es ist dies eine schwach gelblich gefärbte, etwas transparente Seife von gallertartiger Konsistenz, die fast auf kaltem Wege hergestellt wird und nur einen geringen Wassergehalt besitzt. Sie wird aus Olivenöl und Lauge bereitet, die man erhält, indem man Wasser durch ein Gemenge von Holzasche und gebranntem Kalk hindurchgehen läßt. Die Araber benutzen die so gewonnene Seife vielfach als Salbe gegen Hautaffektionen, sowie für häuslichen Gebrauch und zum Waschen der Wolle, welche sie zu Geweben verarbeiten.“

Als Reinigungsmittel wird die Seife zuerst von den Schriftstellern des 2. Jahrhunderts n. Chr. erwähnt. Der berühmte Arzt Galenus gedenkt ihrer in seiner Schrift „de simplicibus medicaminibus“ sowohl als Mittel zur Reinigung wie als Medikament; er hebt zugleich hervor, die deutsche Seife sei die beste und nach ihr die gallische.

Über die allmähliche Weiterentwicklung der Seifenindustrie ist nur wenig bekannt. Marseille soll schon im 9. Jahrhundert einen bedeutenden Handel mit Seife gehabt haben. Im 15. Jahrhundert war Venedig der Hauptplatz für diesen Artikel, mußte aber seine Stellung im 17. Jahrhundert an Savona, Genua und Marseille abtreten. Auch in England scheint zu Anfang des gleichen Jahrhunderts die Seifenfabrikation schon bedeutend gewesen zu sein. Jedenfalls wurde schon 1622 einer englischen Seifensiederkompagnie das Monopol zur Bereitung von Seifen erteilt; sie zahlte jährlich für 3000 Tons Seife 20 000 £ Steuer. Infolge dieses Patenten kam es jedoch zu Streitigkeiten, da sich ein großer Teil der vorhandenen 20 Seifensieder der Gesellschaft nicht angeschlossen

<sup>1)</sup> Les corps gras industr. 12, 261.

<sup>2)</sup> Vgl. Marazza, Industria Saponiera, Mailand 1907, S. 158.

<sup>3)</sup> Les produits chimiques. Paris 1878, S. 186.



hatte und ihre Rechte nicht anerkennen wollte. Es wurde deshalb auf Befehl des Königs verordnet, daß keine Seife verkauft werden dürfte, die nicht durch die Gesellschaft geprüft wäre. Im Jahre 1633 wurden 16 Seifensieder wegen Nichtachtung dieses Verbots und des Patents vor die Sternkammer geladen. Die Angeklagten wurden zu Geldstrafen von 500 bis 1500 £ verurteilt und sollten außerdem so lange im Gefängnis bleiben, als es Sr. Majestät gefallen würde. Dieser Beschluß wurde ausgeführt, und zwei der Bestraften starben im Gefängnis, während die anderen 40 Wochen darin blieben. Im Anschluß hieran erfolgten einige Verordnungen, die den Patentträgern das alleinige Recht zur Fabrikation von Seife gewährleisteten und die Preise für letztere festsetzten. Als sich die Patentträger 1635 erboten, für die Tonne Seife noch 2 £ Steuer mehr zu bezahlen, wurden ihre Rechte sogar erweitert und wieder einige Seifensieder, welche dem zuwiderhandelten, eingekerkert. 1637 wurden endlich den Patentträgern das Patent für 40 000 £ und die Fabrikgebäude für 3000 £ abgekauft, die vorhandenen Materialien mußten die Londoner Seifensieder mit 20 000 £ bezahlen, wofür sie dann aber das Recht erhielten, ihr Gewerbe wieder fortzusetzen.

In Frankreich blühte im 17. Jahrhundert ebenfalls das Monopolwesen. 1666 wandte sich Pierre Rigat, ein Lyoner Kaufmann, an den König und machte sich anheischig, Seife zu fabrizieren, ohne irgend Materialien dafür aus dem Auslande zu beziehen, und zwar in so großer Menge, daß sie für ganz Frankreich ausreiche. Louis XIV. nahm seinen Vorschlag an und gab ihm ein Privileg auf 20 Jahre, daß er allein Fabriken für weiße, marmorierte und alle sonstigen Sorten Seife und an allen Orten des Landes, welche ihm paßten, errichten durfte. Nur die damals vorhandenen sechs oder sieben Fabriken sollten bestehen bleiben, sofern ihre Siedekessel nicht vermehrt und ihre Fabrikate zu einem festgesetzten Preise an Rigat geliefert würden, der sie dann mitverkaufen sollte. Das Patent brachte jedoch zu viel Unzuträglichkeiten mit sich und wurde bereits 1669 wieder aufgehoben.

Vielfache Klagen über Verfälschungen der Seife veranlaßten die französische Regierung dann aber im Jahre 1688, bestimmte Vorschriften für die Seifenfabrikation zu erlassen. Man verordnete, daß die Seifenfabrikanten, welche Sorten Seife sie auch fabrizierten, in jedem Jahre während der Monate Juni, Juli und August die Fabrikation einzustellen hätten, daß die neuen Öle nicht vor dem 1. Mai eines jeden Jahres für die Seifenfabrikation verwandt werden sollten, und daß endlich außer Barilla, Soda, Asche und Olivenöl keine andern Fette und sonstigen Materialien verarbeitet werden dürften. Infolge vielfacher Klagen und Reklamationen wurden aber diese Verordnungen 1754 zum Teil wieder aufgehoben und schließlich räumte die Revolution 1789 gänzlich mit ihnen auf.

Über die deutsche Seifenfabrikation in den früheren Jahrhunderten ist wenig bekannt. Sie war Kleingewerbe und wurde in ihrer Entwicklung durch die allgemein gebräuchliche Seifenerzeugung im Haushalt wesentlich behindert. Bedeutung hat sie erst erlangt, als sich nach



Einführung der künstlichen Soda und der tropischen Pflanzenfette, sowie durch die Erkenntnis des chemischen Charakters der Fettkörper Entwicklungsmöglichkeiten ergaben, die auch heute noch keineswegs erschöpft sind.

Im allgemeinen pflegt man den Zeitpunkt der Untersuchungen Chevreuls über die Fette<sup>1)</sup>, die das Wesen des Verseifungsprozesses klarlegten, als den Beginn für die moderne Periode der Seifenindustrie zu bezeichnen. Die bedeutende Ausdehnung, zu welcher sie heute in allen Kulturländern gelangt ist, ist in erster Linie jedoch der sogenannten Leblancsoda zu verdanken, deren industrielle Verwendung zeitlich etwa mit den Untersuchungen Chevreuls zusammenfällt.

Die französische Akademie der Wissenschaften hatte nämlich 1775 für die Lösung der Frage, welches die beste Methode der Umwandlung des Kochsalzes in Soda sei, einen Preis von 2400 Livres ausgeschrieben. Angeregt durch diese Preisfrage hatte sich neben anderen auch Nicolas Leblanc mit dem gegebenen Problem beschäftigt und war 1787 auf den richtigen Weg gekommen. Im Jahre 1790 assoziierte er sich mit dem Herzog von Orleans, Henri Shée, dem Schatzmeister des Herzogs, und Dizé, Assistenten der Chemie am Collège de France, zur Ausbeutung seines Verfahrens. Bei St. Denis wurde eine Fabrik errichtet, die aber schon nach kurzer Zeit zugleich mit den Gütern des Herzogs mit Beschlag belegt wurde. Leblanc hatte zwar am 25. September 1791 ein Patent auf sein Verfahren genommen, aber auf den Aufruf des Wohlfahrtsausschusses hin, demzufolge jedes Geheimnis zum Besten des Vaterlandes geopfert werden sollte, die Veröffentlichung seines Verfahrens gestattet, das nunmehr von jedermann frei benutzt werden konnte. Leblanc war ruiniert; im Kampfe mit dem Elend, ermüdet durch lange und vergebliche Versuche, Recht zu erhalten, abgewiesen und nicht imstande, von seiner Familie die Not fern zu halten, fiel er in Schwermut und tötete sich selbst (1806).

Mit Leblancs Tode ging indessen sein Verfahren nicht verloren. Schon in seinem Todesjahre entstand eine Sodafabrik von Payen in Paris, eine andere von Carny in Dieuze, und in demselben Jahre wurden von der Spiegelmanufaktur zu St. Gobain schon mit Leblancsoda hergestellte Spiegel ausgestellt.

In England, das später Jahrzehnte hindurch mit seiner Soda den Weltmarkt beherrschen sollte, scheint das Leblanc-Verfahren zuerst 1814, allerdings nur in kleinem Maßstabe, in Anwendung gekommen zu sein. 1818 führte es Tennant in Glasgow ein, und zu Ende des genannten Jahres verkaufte man dort bereits die Tonne Kristallsoda zu 42 £. In jenem Jahre wurden 100 Tonnen, im Jahre 1829 1400 Tonnen und im Jahre 1876 14 000 Tonnen Soda hergestellt. In größerem Maßstabe wurde das Verfahren aber erst mit dem Jahre 1824 ausgeführt, als die Aufhebung der über Gebühr hohen Salzsteuer (bis 30 £ pro Tonne) eine Rentabilität erwarten ließ, und auch dann noch hatte

---

<sup>1)</sup> Chevreul, *Recherches chimiques sur les corps gras d'origine animal*. Paris 1823.

James Muspratt, der sich um die Einführung des Produktes besonders verdient gemacht hat, große Schwierigkeiten zu überwinden, da die Seifensieder die neue Soda nicht kaufen wollten, weil sie so verschieden von der ihnen geläufigen natürlichen Soda, nämlich so sehr viel reiner und stärker war. Muspratt mußte, wie A. W. Hofmann<sup>1)</sup> berichtet, anfangs ganze Tonnen an die Seifensieder in Lancashire verschenken, ehe es ihm gelang, Verständnis für die außerordentlichen Vorteile der Anwendung dieses reineren Präparates zu erwecken. Von da an sehen wir aber die Seifenfabrikation in stetem Wettlaufe mit der künstlichen Sodabereitung mehr und mehr an Umfang zunehmen. Jede Verbesserung in der Sodafabrikation zog als eine unmittelbare Folge die der Seifensiedereien nach sich, wie denn auch die gesteigerte Seifenproduktion nicht ohne entsprechende Rückwirkung auf die Entwicklung des Sodapreises bleiben konnte. Es ist eine bemerkenswerte statistische Notiz, daß in Liverpool allein zu Anfang dieses Jahrhunderts mehr Seife jährlich exportiert wurde, als vor Einführung des Leblanc-Verfahrens in sämtlichen Häfen Großbritanniens zusammengekommen. Als erster Großabnehmer der künstlichen Soda, die bekanntlich heute für eine große Anzahl chemischer Prozesse als Hauptrohmaterial benötigt wird, bildet also die Seifenfabrikation eines der wichtigsten Glieder in der Entwicklungsgeschichte der chemischen Gesamtindustrie.

Die Einführung der tropischen Pflanzenfette und speziell der Import des Kokosöles und Palmkernöles, deren Verwendung die Herstellung neuer, bisher unbekannter Seifenarten (Leimseifen) ermöglichte, bedeutet alsdann einen weiteren Fortschritt in der Geschichte der Seifenfabrikation. Das erste Kokosöl ist in den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts nach Deutschland gekommen und zuerst von Douglas in Hamburg zur Herstellung von Seifen verwandt worden. Er fertigte daraus auf kaltem Wege mit Natronlauge, die er aus englischer Kristallsoda herstellte und auf 36° B. eindampfte, die Kokosnußöl-Sodaseife als medizinisches Präparat. Bereits im Jahre 1839 hat dann aber Chr. Reul<sup>2)</sup> in der Fabrik von J. Zeh in Hamburg das Kokosöl zu geschliffenen Kernseifen mitverarbeitet, ohne jedoch, wie er sagt, den späteren Nutzen dieses Öles geahnt zu haben. Die Fabrikation von Leimseifen selbst ist durch den Engländer Henry Kendall nach Deutschland gekommen, welcher im Jahre 1842 in Gemeinschaft mit Carl Naumann in Offenbach eine Fabrik zur Ausbeutung seines neuen Verfahrens gründete. Durch Kendall ist auch die von C. Watt herrührende Methode der Palmölbleiche mit Kaliumbichromat und Schwefelsäure zuerst den deutschen Seifensiedern bekannt geworden. Die Naumannsche Fabrik ist die älteste deutsche Fabrik, die aus gebleichtem Palmöl Kernseifen angefertigt hat.

Die erste abgesetzte Kernseife auf Leimniederschlag ist mit Hilfe des Kokosöles von J. B. Grodhaus in Darmstadt hergestellt, einem tüchtigen und erfahrenen Seifensieder, bekannt durch die Herausgabe

<sup>1)</sup> Amtl. Ber. der Londoner Industrieausst. v. 1852. Berlin 1853, S. 518.

<sup>2)</sup> Seifenfabrikant, 1881, S. 109.

eines Werkes: „Vorteilhafte Betreibung der Seifensiederei und Lichterfabrikation“ (Darmstadt 1841). Es gelang ihm 1843, aus weißem Talg und Kokosöl eine vorzügliche Seife zu erzielen, welche er unter dem Namen „glattweiße Kernseife“ in den Handel brachte.

Den neuen Seifen Eingang zu verschaffen war allerdings nicht leicht; man hatte viel mit den Vorurteilen der Seifensieder und des Publikums zu kämpfen. So erzählt Jean Naumann<sup>1)</sup>, der sich in den ersten Jahren nach Errichtung der väterlichen Firma Carl Naumann in Offenbach persönlich um Einführung der neuen Produkte bemüht hat, wie häufig er von den Kaufleuten abgewiesen und wie unfreundlich er von den Seifensiedern aufgenommen sei. Man hielt die Palmölkernseifen nicht für gut, weil sie den üblen Geruch vermissen ließen, der den damaligen, oft aus rohen Fetten gesottenen Seifen anhaftete, und lehnte die angebotene „Fabrik- und Sodaseife“ ab.

Von größtem Einfluß auf die Entwicklung der deutschen Seifenfabrikation war dann weiter die Erfindung der sogenannten Halbkern- oder Eschweger Seife, über die ebenfalls Chr. Reul<sup>2)</sup> berichtet.

Den Anlaß zu dieser Erfindung gab die von Carl Naumann hergestellte, sogenannte Offenbacher Talgseife, die aus Talg, Palmöl und Kokosöl gesotten wurde, deren Nachahmung aber u. a. auch den Seifenfabrikanten Dirks & Thorey in Eschwege trotz vielfacher Bemühungen nicht gelingen wollte. Um die aus vielen mißlungenen Versuchen herrührenden Produkte aufzuarbeiten, versuchten sie u. a. auch durch den Zusatz von Kernseife eine verkaufsfähige Seife zu erhalten und gelangten so zu einem Erzeugnis, das im wesentlichen die Eigenschaften der heutigen Eschweger Seife aufwies. Die alsdann in analoger Weise hergestellten Halbkernseifen wurden zuerst 1846 in größerem Maßstabe in den Handel gebracht und erweckten bald das größte Interesse der Seifenfabrikanten. Als dann 1849 das bis dahin geheim gehaltene Verfahren durch einen Werkführer verraten wurde, fand es schnell auch in anderen Fabriken Eingang.

Von anderer Seite wird allerdings bezweifelt, daß die Eschweger Seife in Eschwege ihren Ursprung gehabt hat, da man schon früher an andern Orten, namentlich in Sachsen, ähnliche Seifen hergestellt habe. Nach Carl Hentschel<sup>3)</sup> ist der wirkliche Erfinder der Eschweger Seife sein Großvater Joh. Georg Greve, bekannt durch seine 1839 in Hamburg erschienene, für die damaligen Verhältnisse ganz vorzügliche „Anleitung zur Fabrikation der braunen, schwarzen und grünen Seife“. Von diesem erst soll dann der bei der Firma Dirks & Thorey beschäftigte Siedemeister Heinze die Fabrikation des von Greve als „gestippte Seife“ bezeichneten Produktes erlernt haben.

Hentschel schreibt: „Mein Großvater starb am 12. Juni 1844, und das Geschäft wurde von der Witwe und den Kindern fortgeführt. Der einzige Sohn, Bernhard Greve, war damals noch sehr jung und, wenn ich nicht irre, in jener Zeit zu seiner Ausbildung in Magdeburg

<sup>1)</sup> Die technische Entwicklung der Seifenindustrie in Offenbach am Main.

<sup>2)</sup> Seifenfabrikant, 1881, S. 109.

<sup>3)</sup> Seifenfabrikant, 1900, S. 1194.

oder Stettin. So mag es gekommen sein, daß die Firma Dircks & Thorey bzw. deren Siedemeister Heinze die Erfindung der Eschweyer Seife unbestritten als ihr Werk hinstellen konnten. Es ist ja möglich, daß irgendwelche Änderung oder auch Verbesserung in der Herstellungsweise später in deren Fabrik zuerst angewandt wurde; die Priorität der Erfindung gebührt aber wie aus den Briefen<sup>1)</sup>, deren Originale in meinem Besitz sind, hervorgeht, ohne Frage meinem Großvater Joh. Georg Greve.“

Von Mitte des vorigen Jahrhunderts an hat dann die Seifenindustrie an Bedeutung und Umfang wesentlich gewonnen. Neue Fette und Öle (Sesam- und Erdnußöl, Baumwollsaatöl, gehärtete Fette u. a.) wurden eingeführt, die Mitverwendung von Harz ermöglichte eine nicht unbedeutende Verbilligung und Verbesserung der Kernseifen, für die minderwertigeren Rohprodukte (Abfallfette) lernte man Raffinationsverfahren kennen, Bleichverfahren für dunkle Seifen wurden ausgearbeitet, und speziell das letzte Jahrzehnt brachte die Erkenntnis, daß auch auf dem Gebiet der Seifenfabrikation Technik und exakte wissenschaftliche Forschung Hand in Hand gehen müssen, wenn die weitere Fortentwicklung nicht zum Stillstand kommen soll.

Von größter Bedeutung für die Seifenfabrikation waren dann weiter die Fortschritte, die in bezug auf die Herstellung und Verbilligung der Hilfsrohstoffe gemacht wurden, insonderheit die Einführung der kaustischen Soda (Ätznatron), da sich nunmehr die Kaustizierung der Lauge im Einzelbetrieb erübrigte und die mühelose Herstellung hochgrädiger kaustischer Laugen von großer Reinheit ermöglicht wurde. Auch die Herstellung von Pottasche aus Chlorkalium und von Ätzkali auf elektrolytischem Wege ist im besonderen für die Schmierseifenfabrikation bedeutungsvoll gewesen.

Die Verseifung der Fettsäuren mit Alkalikarbonat, die sogenannte kohlensaure Verseifung bedeutet dann einen weiteren wichtigen Schritt in der Fortentwicklung der Seifenfabrikation. Schon in der ersten Hälfte der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts, als die Glycerinpreise eine enorme Steigerung erfuhren, haben sich vielfach Fabriken damit befaßt, den Fetten das Glycerin zu entziehen und die Fettsäuren an die Seifenfabriken abzugeben, und auch einzelne größere Seifenfabriken haben sich damals schon zur Aufnahme der Fettspaltung im Eigenbetriebe entschlossen. Seitdem nun die Industrie über eine ganze Anzahl außerordentlich wirtschaftlicher Verfahren verfügt, die eine leichte, nahezu quantitative Gewinnung des Glycerins ermöglichen und eine den Bedürfnissen des einzelnen entsprechende Auswahl gestatten, hat die frühere Siedeweise mehr und mehr an Bedeutung verloren, obwohl man nicht vereinzelt behauptet, daß die „Fettsäureseifen“ den aus Neutralfett hergestellten Produkten an Qualität nachstünden. Für den Verlauf des Krieges war die Verseifung von Neutralfetten mit Rücksicht auf den Wert des Glycerins für Heereszwecke gesetzlich untersagt und lediglich die Verwendung von Fettsäuren gestattet. Es

---

<sup>1)</sup> Von Dircks & Thorey an J. G. Greve.

bleibt zu erhoffen, daß diese gesetzliche Maßnahme jene eben erwähnten Vorurteile auch in den nunmehr kommenden Friedensjahren überwinden hilft.

Wesentliche Änderungen und Verbesserungen hat auch der maschinelle Teil der Seifenfabrikation speziell in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts erfahren. In erster Linie ist hier der Übergang zum Dampfbetrieb zu nennen, da das Sieden mit Dampf die Verwendung größerer Siedekessel und damit ein sichereres Arbeiten ermöglichte. Um die Ausbildung der zur Hausseifenfabrikation dienenden Maschinen und Geräte haben sich besonders deutsche Firmen verdient gemacht, vornehmlich die Maschinenfabriken Aug. Krull in Helmstedt, C. E. Rost & Co. in Dresden, Wilh. Rivoir in Offenbach und Louis Brocks in Leipzig-Lindenau. Das Krücken und Wehren der Seifen beim Sieden erfolgt heute durch vorzügliche Krück- und Wehrmaschinen, die sich immer mehr einführen und an Stelle der früheren mühsamen Handarbeit in Tätigkeit treten. Das Schneiden der Seifen, das in Deutschland noch vor einem halben Jahrhundert allgemein durch Drähte mit der Hand ausgeführt wurde, wird jetzt fast ausschließlich durch Schneidemaschinen bewirkt. Hervorragende Verbesserungen haben auch die Pressen erfahren. Dies ist nicht nur wertvoll für die Fabrikation der Feinseifen, da man auch bei der Herstellung von Hausseifen mehr und mehr Wert auf das Äußere legt und die gepreßte Form dem ungepreßten Stück vorzieht. Ein weiterer großer Fortschritt liegt auch in dem Ersatz der früher allgemein gebräuchlichen hölzernen Kühlkästen durch die zuerst von Aug. Krull hergestellten schmiedeeisernen Seifenformen, deren schnelle Kühlwirkung durch äußerlich aufgelegte Matratzen behindert wird.

Im Verlauf der letzten 20 Jahre hat sich dann weiter das Bestreben geltend gemacht, die Herstellung der Seifen dadurch abzukürzen, daß man die lange Abkühlung derselben in den Formen zu umgehen sucht. Bahnbrechend sind in dieser Hinsicht A. & E. des Cressonnières in Brüssel mit ihrer Broyeuse sécheuse continue gewesen, dem ersten Apparat, der die künstliche Kühlung von Seifen ermöglichte. Während man früher zur Herstellung von Feinseifen nur zuvor getrocknete Seife auf den Piliermaschinen verwenden konnte, gestattet der erwähnte Apparat, die flüssig-heiße Seifenmasse, wie sie aus dem Siedekessel kommt, zu verarbeiten, und ermöglicht, daß eine Seife, die heute im Kessel fertig gesotten wurde, schon morgen parfümiert und gefärbt in den Handel gebracht werden kann. Davon ausgehend hat sich die Anwendung der künstlichen Kühlung auch in der Hausseifenfabrikation allmählich eingeführt, indem man die flüssige Seifenmasse in Riegeln oder Platten unter dem Einfluß von Kühlwasser erstarren läßt. Um die Konstruktion und den Bau dieser Kühlmaschinen besonders verdient gemacht haben sich Schnetzer in Aussig, Aug. Klumpp in Lippstadt, Heinr. Schrauth jr. in Frankfurt a. M., August Jacobi in Darmstadt und andere.

Seit den 1850er Jahren ist auch wiederholt versucht worden, Seife in geschlossenen Kesseln unter Druck herzustellen. So hat sich Arthur



Dunn in England ein Verfahren patentieren lassen, den Verseifungsprozeß durch Anwendung von Druck bei einer Temperatur von 150 bis 160° C zu beschleunigen. Später schlug Mouveau in ähnlicher Weise vor<sup>1)</sup>, die Seifenbereitung in einem geschlossenen, mit Sicherheitsrohr usw. versehenen Kessel vorzunehmen. Der Kessel hatte einen Rührapparat und war mit einem Mantel umgeben, in den man Heizdampf oder Kühlwasser leiten konnte. Das Einbringen von Fett und Lauge geschah vor dem Beginn des Siedens durch ein Mannloch, das danach geschlossen wurde; nach Beginn des Siedens noch erforderliche Zusätze von Fett und Lauge wurden durch eine Pumpe in den Kessel getrieben. Das Ablassen der Unterlauge und der fertigen Seife erfolgte durch ein unten am Kessel ausgehendes Rohr, das mit einem Hahn versehen war. — Alle derartigen Verfahren sind jedoch im Laufe der Zeit immer wieder aufgegeben, weil die Vorteile, die durch die bei höherem Druck erzielbare, größere Reaktionsgeschwindigkeit erreicht werden, unbedeutend sind gegenüber den Nachteilen, welche die begrenzten Größenverhältnisse der relativ kostspieligen Autoklaven bedingen. Außerdem läßt die direkte Verseifung der Fettsäuren mit Alkalikarbonat, die auch unter gewöhnlichen Verhältnissen momentan verläuft, das Verfahren völlig entbehrlich erscheinen, wenigstens soweit Fettsäuren in Frage kommen, die nach ihrer Neutralisation direkt ein handelsfähiges Fabrikat ergeben. Bei der Verarbeitung von Abfallfettsäuren dagegen, die bei der üblichen Verseifungsmethode ihrer Herkunft entsprechend ein nach Geruch und Farbe qualitativ nur geringwertiges Produkt ergeben können (abfallende Trane, Heringsöl, Fettsäuren aus Klärschlamm u. dergl.), scheint die Behandlung mit überschüssigem Alkali unter Druck und bei hoher Temperatur (Varrentrappsche Reaktion) eine nutzbringende Verwendung finden zu können, indem einerseits durch den hierbei stattfindenden Abbau der ungesättigten Fettsäuren zu gesättigten, andererseits durch den während dieser Reaktion entwickelten Wasserstoff eine Desodorierung und Bleichung der entstehenden Seifen bedingt wird<sup>2)</sup>. Auch die Verseifung von Wachsen und insonderheit des Wollfetts läßt sich in befriedigender Weise lediglich im Autoklaven durchführen, und zwar ist die Verseifung unter Druck hier bisher die einzige Methode, welche eine Verwendung dieser Produkte auch für die Herstellung von Seifen ermöglicht<sup>3)</sup>.

Von neueren, in letzter Zeit bekannt gewordenen Verfahren sind sodann noch zu erwähnen die Hydratation, d. h. die Anlagerung von Wasser an ungesättigte Fettsäuren unter Druck bei 200—300°, die zu gesättigten Oxysäuren führt<sup>4)</sup>, die Verseifung von Fetten, Wachsen u. dergl. in höher siedenden Alkoholen und die so ermöglichte Her-

<sup>1)</sup> Wagner, Jahresber. f. 1855, S. 80.

<sup>2)</sup> Vgl. Schrauth, Die Bedeutung der Varrentrappschen Reaktion für die Fett- und Seifenindustrie. Seifenfabrikant, 1915, 35, 877.

<sup>3)</sup> Vgl. Schrauth, Die zweckmäßige Verwertung des Rohwollfetts in der Seifenindustrie. Seifensiederzeitung 1916, 48, 437.

<sup>4)</sup> DRP. 287660.

stellung von Präparaten, die infolge ihres besonderen Lösungsvermögens ein großes Anwendungsgebiet in der Textilindustrie finden dürften <sup>1)</sup> und nicht zuletzt die Herstellung synthetischer Seifen durch Oxydation von Kohlenwasserstoffen (Braunkohlenteeröle, Parraffin) <sup>2)</sup>. Ob sich diese letztgenannten, nach Aussehen und Wirkung durchaus brauchbaren Erzeugnisse aber neben den handelsüblichen Fettseifen werden halten können, ist eine Frage, die im wesentlichen von der Stellung abhängen dürfte, die Deutschland in Zukunft auf dem Weltmarkte einnehmen wird.

Zurzeit ist jedenfalls die Lage der deutschen Seifenindustrie, die heute einen wirtschaftlich bedeutenden Teil der gesamten chemischen Industrie darstellt, infolge des nunmehr abgeschlossenen Krieges eine beengte geworden. Eine große Anzahl von Gesetzen und Verordnungen, die erst im Verlaufe von Jahren wieder verschwinden dürften, und insbesondere die Errichtung eines Zwangssyndikates der gesamten Seifenindustrie haben die Produktion im Interesse einer geregelten Versorgung mit Nahrungsfetten nach Qualität und Quantität weitgehend beschränkt. Trotzdem aber sind die Vorteile, welche sich aus dieser Beschränkung für die Entwicklung der Industrie ergeben können, nicht geringe. Technische und kaufmännische Rückständigkeit, die besonders in der Kleinindustrie bemerkbar waren, dürften allmählich überwunden werden, die Notwendigkeit einer ständigen chemischen Betriebskontrolle ist allseits anerkannt. Größere Unternehmungen lassen in sachgemäß geleiteten Laboratorien in streng wissenschaftlicher Weise jene Fragen bearbeiten, die an jeden herantreten, der sehenden Auges die fortlaufende Entwicklung der Industrie verfolgt. Wünschenswert bleibt für die nunmehrige Friedenszeit lediglich die Beibehaltung der während des Krieges durchgeführten Spezialisierung der Produktion, d. h. eine Beschränkung der früheren, zahllosen Handelsmarken, die zu einer größeren Sicherheit des inneren Marktes führen müßte und die Bildung wirksamer Konventionen erleichtern würde.

---

<sup>1)</sup> Siehe S. 26 und 130.

<sup>2)</sup> Siehe S. 137 ff.

## Die Rohstoffe für die Seifenfabrikation.

Die gewöhnlichen Seifen des Handels sind die mehr oder weniger reinen Natron- oder Kalisalze der höheren Fettsäuren. Sie werden in der Regel hergestellt entweder durch Verseifung der Fette oder fetten Öle, mit Ätzalkalien in mehr oder weniger konzentrierter, wässriger Lösung (Laugen) oder durch Neutralisation der Fettsäuren mit Ätzalkalien oder Alkalikarbonaten — Soda oder Pottasche — die ebenfalls zuvor in Wasser gelöst werden. Auch die Alkalisalze der Harzsäuren werden auf Grund ihrer Ähnlichkeit mit den fettsauren Salzen als „Seifen“ bezeichnet und finden im Gemisch mit letzteren vielfache Anwendung.

Die Rohstoffe für die Seifenfabrikation bestehen demnach in Fetten, fetten Ölen, Fettsäuren und Harz einerseits, andererseits in Alkalien. Dazu kommen noch als Hilfsrohstoffe Wasser, Kalk (Kaustizierung der Laugen im Eigenbetrieb, Krebitzverfahren), Kochsalz (Aussalzen der Kernseifen, Härten und Füllen der Leimseifen) und verschiedene Füll- und Beschwerungsmittel.

Alle diese Materialien sollen in den folgenden Abschnitten eingehend besprochen werden, und zwar sollen nicht nur ihre Eigenschaften, soweit sie für den Seifensieder von Interesse sind, sondern auch die Art und Weise ihrer Gewinnung sowie die Methoden zu ihrer Untersuchung Erörterung finden.

### Die Fette.

#### Die Natur der Fette.

Um den chemischen Prozeß verstehen zu können, welcher bei der Verseifung der Fette vor sich geht, müssen wir zunächst die Natur der Fette, ihre physikalischen und chemischen Eigenschaften, näher betrachten.

Unter der Bezeichnung „Fette“ versteht man gewisse dem Tier- und Pflanzenreich entstammende Produkte, denen folgende Eigenschaften gemeinsam sind: sie fühlen sich schmierig an, bilden erwärmt oder schon bei gewöhnlicher Temperatur öartige Flüssigkeiten; sie machen auf Papier einen durchsichtigen Fleck, der auch bei längerem Liegen oder Erhitzen nicht verschwindet; sie sind leichter als Wasser- und darin vollkommen unlöslich, dagegen löslich in Äther, Schwefelkohlenstoff und anderen organischen Lösungsmitteln; sie sind nicht flüchtig, fangen bei  $300-320^{\circ}\text{C}$  an zu sieden, erleiden aber dabei Zersetzungen; sie brennen für sich nur schwierig, am Docht aber mit leuchtender Flamme.



Die Fette werden ihrer Konsistenz nach unterschieden als feste oder Talgarten, halbfeste oder Butter- und Schmalzarten und flüssige oder Öle und Trane. Unter letzteren versteht man verschiedene von Seetieren herstammende flüssige Fette. — Die festen Fette sind sehr leicht schmelzbar und werden schon unter  $100^{\circ}\text{C}$  flüssig, d. h. ebenfalls zu Ölen, während die Öle bei niederen Temperaturen in feste Fette übergehen. Die Öle erscheinen bei gewöhnlicher Temperatur nicht dünnflüssig wie Wasser, sondern sind durch eine gewisse Dickflüssigkeit ausgezeichnet, eine Eigenschaft, die besonders bei Verwendung der Öle als Schmiermittel in Betracht kommt. Das dickflüssigste von allen bis jetzt bekannten Ölen ist das Rizinusöl.

Die flüssigen Fette dehnen sich bei der Erwärmung stärker aus, als die sonst bei Flüssigkeiten der Fall ist. Nach Preißer beträgt die Ausdehnung auf 1000 Raumteile für  $1^{\circ}\text{C}$ : bei Olivenöl 0,83, Rüböl 0,89, Tran 1,0 Raumteil. Es vermehren sich daher 1000 Liter Olivenöl, die im Winter bei  $0^{\circ}$  gemessen sind, im Sommer bei  $20^{\circ}\text{C}$  auf 1016,6, Rüböl, in gleicher Weise gemessen, auf 1017,8, Tran auf 1020 Liter.

Werden Öle mit Wasser, dem durch Auflösen von Eiweiß oder Gummi eine schleimige Beschaffenheit, eine größere Dichtigkeit erteilt ist, geschüttelt, so bleiben sie in Gestalt mikroskopisch kleiner Tröpfchen suspendiert. Die Flüssigkeit erhält ein milchartiges Ansehen, sie bildet eine Emulsion.

In dem Zustande, wie die Fette gewöhnlich vorkommen, sind sie verschiedenartig gefärbt, die festen meist weiß oder gelblich, die Öle gelb oder gelbgrün, die Trane oft rot oder rotbraun. Sie besitzen Geruch und Geschmack, durch welche sie sich unterscheiden; zu erwähnen ist beispielsweise der Talggeruch und der aromatische Geruch des Palmöls und Kokosöls gegenüber dem Geruch der Fischöle, der Geschmack der genießbaren Fette, wie Butter gegenüber dem widerlichen Geschmacke des Rapsöls usw.

An der Luft erleiden die meisten Fette allmählich eine Veränderung. Die flüssigen werden durch Oxydations- und Polymerisationsvorgänge dickflüssig und die sogenannten trocknenden Öle wie Leinöl, Hanföl, Holzöl u. a. trocknen, insonderheit wenn sie auf große Oberflächen dünn verteilt sind, zu harten durchsichtigen Schichten ein. Dieser Vorgang ist häufig noch von anderen eigentümlichen Zersetzungserscheinungen begleitet, die ihrerseits auch bei den festen Fetten für sich allein auftreten können. Die Fette werden ranzig, indem sie einen mehr oder weniger unangenehmen Geruch und Geschmack, eine dunklere Farbe und saure Reaktion annehmen.

Während die reinen, unveränderten Fette, mit Ausnahme des Rizinusöls, in kaltem Alkohol fast unlöslich sind, werden die ranzigen darin löslich; saure Reaktion bei Fetten rührt, wenn nicht von anhängenden fremden Stoffen, immer von einem Beginn des ranzigen Zustandes her. Im unveränderten reinen Zustande sind die Fette gänzlich neutral.

**Chemische Konstitution der Fette.** Ihrer elementaren Zusammensetzung nach bestehen die Fette aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff zum Unterschied von den sogenannten mineralischen Fetten

und Ölen, welche nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehen. Es enthält z. B. Hammeltalg etwa 78 Teile Kohlenstoff, 12,5 Teile Wasserstoff und 9,5 Teile Sauerstoff, Baumöl 77 Teile Kohlenstoff, 13 Teile Wasserstoff und 10 Teile Sauerstoff, Mohnöl 77 Teile Kohlenstoff, 11,5 Teile Wasserstoff und 11,5 Teile Sauerstoff, Leinöl 78 Teile Kohlenstoff, 11 Teile Wasserstoff und 11 Teile Sauerstoff. Der Elementarbestand der verschiedenen Fette ist also keineswegs gleich; ja es unterliegt kaum einem Zweifel, daß dasselbe Fett desselben Tieres nicht immer gleich zusammengesetzt ist. Dies erklärt sich aus der näheren Zusammensetzung der Fette. Die in der Natur vorkommenden Fette sind nicht einfache chemische Verbindungen, sondern Gemenge solcher.

Die Kenntnis von der Natur der Fette verdanken wir hauptsächlich den denkwürdigen Untersuchungen Chevreuls, welche um das Jahr 1810 angefangen, mit der Publikation des Werkes: „Recherches sur les corps gras d'origine animale“, 1823 ihren Abschluß fanden. Manche Eigenschaften der Fette und Öle waren allerdings schon vor Chevreul bekannt. So wußte man bereits, daß sich unter den fetten Ölen trocknende und nicht trocknende finden, daß die Fette und Öle, mit Kalilauge gekocht, Seifen bilden und daß die weiche Seife der Pottasche durch Kochsalz in feste Seife verwandelt wird. Von dem hierbei vorgehenden chemischen Prozeß hatte man jedoch keine Vorstellung. Eine große Merkwürdigkeit sah man weiter darin, daß die Seifen in Wasser und Alkohol gelöst werden können, obgleich die Fette in diesen beiden Flüssigkeiten nicht löslich sind.


Ein wichtiger Schritt zur Erforschung der Fette wurde bereits durch Scheele im Jahre 1779 ausgeführt. Dieser entdeckte, daß bei der Bereitung des Bleipflasters neben dem Pflaster auch ein in Wasser löslicher, süß schmeckender Körper, das Glyzerin, entsteht, den er als „principium dulce oleorum“, zu deutsch als Ölsüß bezeichnete.

Chevreul, der seine Untersuchungen lediglich mit einer Seife aus Schweineschmalz und Kalilauge ausführte, stellte fest, daß im Gegensatz zu der bestehenden Annahme der Sauerstoff der Luft bei der Verseifung nicht tätig ist; daß einmal verseiftes Fett durch wiederholtes Verbinden mit Kali nicht mehr verändert wird; daß die Fette gewöhnlich Gemische sind, die bei der Zersetzung durch Schwefelsäure ebenso wie bei der Zersetzung durch Alkalien Säuren bilden; daß das Gewicht der bei der Verseifung erhaltenen fetten Säuren und des Glyzerins  $4\frac{1}{2}$  bis  $5\frac{1}{2}$  % mehr beträgt, als das Gewicht des angewandten Fettes, und daß schließlich bei der Vereinigung der fetten Säuren mit Bleioxyd Wasser austritt. Aus den letzten Beobachtungen zog er den Schluß, daß sowohl die fetten Säuren wie das Glyzerin Wasser chemisch gebunden enthalten, und verglich die Fette mit den gemischten Äthern (Ethern), die ganz wie die Fette unter Aufnahme von Wasser in Salz und Alkohol zerlegt werden.

Die Arbeiten Chevreuls haben als Grundlage für alle weiteren Untersuchungen über das chemische Verhalten der Fette gedient. Seine Beobachtungen sind von den späteren Forschern im großen und ganzen bestätigt, im einzelnen berichtigt und vielfach erweitert worden. Nach

ihm haben besonders Berthelot<sup>1)</sup> durch die Synthese der Fette aus den fetten Säuren und dem Glyzerin und Heintz durch wesentlich verbesserte Untersuchungsmethoden die Kenntnis von der Natur der Fette bedeutungsvoll erweitert.

Fast alle in der Natur vorkommenden Fette sind Glyzerinester (Glyzeride) der höheren Fettsäuren, d. h. Verbindungen, welche nach dem Vorgange der Salzbildung zwischen Base und Säure aus Glyzerin und Fettsäure entstanden sind. Das Glyzerin selbst ist ein dreiwertiger Alkohol der Formel  $\text{CH}_2\text{OH} \cdot \text{CHOH} \cdot \text{CH}_2\text{OH}$ , d. h. ein gesättigter Kohlenwasserstoff (Grenzkohlenwasserstoff) mit drei Kohlenstoffatomen ( $\text{CH}_3 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH}_3$  Propan), in dem je eins der an den drei Kohlenstoffatomen haftenden Wasserstoffatome durch die Hydroxylgruppe (OH) ersetzt ist. Diese Hydroxylgruppen können nun ganz oder teilweise durch Säurereste ersetzt werden, indem sie sich selbst mit dem sauren Wasserstoffatom der Säure zu Wasser ( $\text{H}_2\text{O}$ ) vereinigen. Mit Essigsäure beispielsweise verläuft diese Reaktion derart, daß sich aus einem Molekül Glyzerin und drei Molekülen Essigsäure das Essigsäureglyzerid (Triazetin) bildet entsprechend der Gleichung:



Treten nun an Stelle der in diesem Beispiel gewählten Essigsäure höhere Fettsäuren — Palmitinsäure, Stearinsäure, Ölsäure, Linolsäure u. a. — in Reaktion, so erhält man die den natürlichen Fetten entsprechenden Triglyzeride. Auch Mono- oder Diglyzeride lassen sich synthetisch herstellen, ob indessen derartige Produkte in den natürlichen Fetten enthalten sind, ist nicht mit Sicherheit bekannt, es besteht aber die Wahrscheinlichkeit, daß sie bei stufenweiser Verseifung in ranzig werden- den Fetten entstehen können.

Bis gegen Ende des vorigen Jahrhunderts nahm man an, daß die natürlichen Fette ausschließlich aus einfachen Triglyzeriden — Tripalmitin, Tristearin, Triolein usw. — bzw. aus Gemischen derselben beständen. Die neuere Forschung hat indessen gezeigt, daß die Fette auch gemischte Ester enthalten, d. h. Verbindungen, in denen dasselbe Glyzerinmolekül mit zwei oder drei verschiedenartigen Fettsäuren verbunden ist.

Von den Fetten streng zu unterscheiden sind die Wachsorten, zu denen insonderheit auch das bei der Seifenfabrikation bisweilen verwandte Wollfett gehört. Die Wachse sind in der Hauptsache ebenfalls esterartige Verbindungen der Fettsäuren, an die Stelle des Glyzerins

<sup>1)</sup> Chimie org. fondée sur la synthèse Paris 1890, Vol. 2.

treten hier jedoch einwertige, in Wasser unlösliche, hochmolekulare Alkohole, wie Cetylalkohol,  $C_{16}H_{33}OH$ , Myricylalkohol,  $C_{30}H_{61}OH$ , Cholesterin und Isocholesterin,  $C_{27}H_{45}OH$ .

**Die Fettsäuren.** Die in den natürlichen Fetten gebundenen Fettsäuren lassen sich nach ihrer Zusammensetzung in drei Gruppen einteilen und zwar in Säuren

1. von der Zusammensetzung  $C_nH_{2n}O_2$ , die man als nichthydroxylierte, einbasische, gesättigte Säuren der Essigsäurereihe bezeichnet,

2. von der Zusammensetzung  $C_nH_{2n-2}O_2$ ,  $C_nH_{2n-4}O_2$ ,  $C_nH_{2n-6}O_2$  und  $C_nH_{2n-8}O_2$ , die man als nichthydroxylierte, einbasische, ungesättigte Säuren der Ölsäure-, Linolsäure-, Linolensäure- und Clupanodonsäurereihe bezeichnet, und welche, den obigen Summenformeln entsprechend, ein, zwei, drei und vier doppelte Bindungen besitzen,

3. von der Zusammensetzung  $C_nH_{2n-2}O_3$ , die man als hydroxylierte, einbasische, ungesättigte Säuren der Rizinusölsäurereihe bezeichnet und welche außer einer Doppelbindung eine Hydroxylgruppe als Substituenten besitzen.<sup>1</sup>

Aus der Essigsäurereihe kommen in den Fetten vor: Buttersäure ( $C_4H_8O_2$ ), Capronsäure ( $C_6H_{12}O_2$ ), Caprylsäure ( $C_8H_{16}O_2$ ), Caprinsäure ( $C_{10}H_{20}O_2$ ), Laurinsäure ( $C_{12}H_{24}O_2$ ), Myristinsäure ( $C_{14}H_{28}O_2$ ), Palmitinsäure ( $C_{16}H_{32}O_2$ ), Stearinsäure ( $C_{18}H_{36}O_2$ ), Arachinsäure ( $C_{20}H_{40}O_2$ ), Behensäure ( $C_{22}H_{44}O_2$ ), Cerotinsäure ( $C_{26}H_{52}O_2$ ). Die zuerst genannten vier Säuren sind bei gewöhnlicher Temperatur flüssig, mit Ausnahme der Buttersäure ölarartig, und hinterlassen auf Papier zum Teil verschwindende Fettflecke. Sie besitzen einen unangenehmen ranzigen oder schweißigen Geruch, lassen sich unzersetzt destillieren und gehen beim Kochen mit Wasser, obgleich ihr Siedepunkt höher als der des Wassers liegt, mit den Wasserdämpfen über, weshalb sie auch als flüchtige Säuren bezeichnet werden. Für die Technik sind sie nicht von Bedeutung, da sie in den Fetten nur in sehr geringen Mengen vorkommen. Die übrigen oben genannten Fettsäuren sind bei gewöhnlicher Temperatur fest, geruch- und geschmacklos, hinterlassen auf Papier nicht wieder verschwindende Fettflecke und sind nur im luftleeren Raume oder mit überhitztem Wasserdampf (abgesehen von der Laurinsäure, die noch mit gewöhnlichen Wasserdämpfen übergeht) unzersetzt flüchtig. In Wasser sind sie vollkommen unlöslich, löslich aber in siedendem Alkohol, aus dem sie sich beim Erkalten in Kristallen ausscheiden und leicht löslich auch in Äther. Ihre Lösungen röten Lackmus nur schwach. Beim Erhitzen entzünden sie sich und brennen mit leuchtender, rußender Flamme.

Die wichtigsten von diesen Fettsäuren sind die Laurinsäure, die Palmitinsäure und die Stearinsäure.

Die Laurinsäure ist fest, bildet aus Alkohol kristallisiert weiße, büschlig vereinigte, seidenglänzende Nadeln ohne Geruch und Geschmack. Ihr spezifisches Gewicht ist 0,883 bei 20° C, ihr Schmelzpunkt liegt bei 43,5—43,6° C. Große Mengen siedenden Wassers bringen noch merkliche Mengen der Säure in Lösung. Mit Wasserdämpfen ist

sie noch zum größten Teil flüchtig und bildet in dieser Beziehung das Mittelglied zwischen den oben erwähnten flüchtigen und den nachstehend beschriebenen nichtflüchtigen Säuren. Von den Salzen der Laurinsäure sind die der Alkalimetalle amorph und leicht löslich in Wasser, die übrigen zum Teil kristallisierbar und schwer löslich oder unlöslich. Die Alkalisalze lassen sich erst durch große Mengen von Kochsalz aus ihren Lösungen aussalzen. Nach Stiepel<sup>1)</sup> wird das laurinsäure Natron erst in einer 17 %igen Kochsalzlösung unlöslich, während das stearinsäure Natron sich bereits aus einer 5 %igen Lösung ausscheidet.

Die Palmitinsäure besteht aus feinen, büschelförmig vereinigten Nadeln oder nach dem Schmelzen und Erstarren aus einer perlmutterglänzenden, schuppig kristallinen Masse, ist geschmack- und geruchlos, schmilzt bei 62° C und hat bei dieser Temperatur im flüssigen Zustande das spezifische Gewicht 0,8527. Sie ist bei etwa 350° C zum großen Teile unzersetzt destillierbar, bei einem Druck von 100 mm siedet sie bei etwa 270°. In kaltem Alkohol ist die Palmitinsäure schwer löslich, indem 100 Teile absoluten Alkohols bei 19,5° nur 9,32 Teile der Säure auflösen. Von siedendem Alkohol wird sie jedoch leicht aufgenommen, so daß sie aus diesem Lösungsmittel gut umkristallisiert werden kann. Verdünnte Säuren sind ohne Einwirkung auf Palmitinsäure, in konzentrierter Schwefelsäure löst sie sich auf, wird aber beim Verdünnen unverändert ausgeschieden. Kochende konzentrierte Schwefelsäure greift sie langsam an. Die Salze der Palmitinsäure sind denen der Stearinsäure (s. unten) sehr ähnlich; nur sind sie um ein geringes leichter löslich.

Reine aus Alkohol kristallisierte Stearinsäure besteht aus weißen, glänzenden Blättern, welche bei 69,3° C zu einer vollkommen farblosen Flüssigkeit schmelzen und beim Abkühlen zu einer kristallinen, durchscheinenden Masse erstarren. Beim Erhitzen auf 360° C beginnt sie unter teilweiser Zersetzung zu sieden. Unter vermindertem Drucke läßt sie sich unzersetzt destillieren, bei 100 mm siedet sie bei 291° C. Auch bei der Destillation mit überhitztem Wasserdampf geht sie zum größten Teil unverändert über. Ihr spezifisches Gewicht ist bei 11° C gleich 1; bei höheren Temperaturen schwimmt sie aber auf dem Wasser, weil sie sich durch Wärme rascher ausdehnt als dieses. Das spezifische Gewicht der bei 69,2° C geschmolzenen Säure ist 0,8454. Die Stearinsäure ist geruch- und geschmacklos, fühlt sich fettig an und hinterläßt auf Papier einen Fettfleck. In Wasser ist sie unlöslich, leicht löslich in heißem Alkohol. In kaltem Alkohol ist sie noch schwerer löslich als die Palmitinsäure. 1 Teil Stearinsäure löst sich in 40 Teilen absoluten Alkohols, Äther löst sie leicht auf. Bei 23° C löst 1 Teil Benzol 0,22 Teile, Schwefelkohlenstoff 0,3 Teile Stearinsäure.

Die Salze der Stearinsäure und der anderen nicht flüchtigen Fettsäuren werden Seifen genannt. Die Alkalisalze werden durch Erhitzen von Stearinsäure mit den wässerigen Lösungen von kohlen-

---

<sup>1)</sup> Seifenfabrikant, 1901, S. 933.



saurem Kali oder Natron, oder durch die Neutralisation einer alkoholischen Stearinsäurelösung mit einer wässrigen Alkalikarbonatlösung und nachfolgendes Eindampfen erhalten. Die Alkalistearate sind in reinstem Zustande kristallisiert. Im Wasser zeigen sie ein auch für die Alkaliseifen anderer Fettsäuren charakteristisches Verhalten. Beim Kochen mit einer nicht zu großen Menge Wasser lösen sie sich klar auf, geben aber beim Erkalten eine trübe, gallertige Masse. Mit viel Wasser liefern sie keine klare Lösung, sondern eine trübe Flüssigkeit, welche beim Schütteln einen starken Schaum gibt, der ziemlich lange bestehen bleibt. Durch Kochsalz werden die Alkalistearate aus ihren Lösungen ausgeschieden, und zwar kann das Kaliumsalz durch wiederholtes Ausfällen mit Chlornatrium vollständig in das Natronsalz umgewandelt werden. Alkohol nimmt die stearinsäuren Alkalien in der Wärme leicht auf; beim Erkalten konzentrierter Lösungen scheiden sich die Seifen aber auch hier meist in gallertartigem Zustande aus, um bei längerem Stehen in die kristallinische Form überzugehen. In Äther und Petroläther sind sie unlöslich.

Das stearinsäure Kalium ( $C_{18}H_{35}O_2K$ ) bildet fettglänzende Nadeln, die sich in 6,6 Teilen kochenden Alkohols lösen. Versetzt man seine heiße wässrige Lösung mit viel Wasser, so fällt ein im Wasser unlösliches saures Stearat ( $C_{18}H_{35}O_2K \cdot C_{18}H_{35}O_2$ ) in perlglänzenden Schuppen aus. Das stearinsäure Natron besteht aus glänzenden Blättern und ist dem Kalisalz sehr ähnlich. Das Kalzium-, Strontium- und Bariumstearat bildet kristallinische Niederschläge, ebenso das Magnesiumsalz, das aus heißem Alkohol umkristallisiert werden kann. Die Salze der Schwermetalle sind meist amorph, so das Silber-, Kupfer- und Bleisalz. Letzteres ist bei  $125^\circ C$  ohne Zersetzung schmelzbar.

Chevreul erwähnt des weiteren unter den festen Säuren, welche bei der Verseifung der Fette erhalten werden, eine bei  $60^\circ C$  schmelzende, der er den Namen Margarinsäure gab. Heintz<sup>1)</sup> hat später gezeigt, daß die sogenannte Margarinsäure ein Gemisch von Stearinsäure und Palmitinsäure ist und fand, daß etwa ein Gemisch von 10% Stearinsäure und 90% Palmitinsäure den Schmelzpunkt und die sonstigen Eigenschaften jener hypothetischen Säure zeigt.

Für die Fabrikation von Stearinkerzen ist das Verhalten der Stearin- und Palmitinsäure beim Zusammenschmelzen von großer Wichtigkeit. Gottlieb<sup>2)</sup> hatte beobachtet, daß der Schmelzpunkt der sogenannten Margarinsäure, die selbst bei  $60^\circ C$  schmelzen sollte, beim Vermischen mit etwas Stearinsäure unter  $60^\circ$  fiel. Heintz verfolgte dies eigentümliche Verhalten weiter und fand, daß Gemische von festen Fettsäuren sich wie gewisse Metallegierungen verhalten, indem sie einen niedrigeren Schmelzpunkt zeigen als die Einzelbestandteile selbst. Über das Verhalten der Gemische von Stearinsäure und Palmitinsäure hat er folgende Tabelle aufgestellt:


<sup>1)</sup> Journ. f. prakt. Chem. 66, 1.

<sup>2)</sup> Ann. d. Chem. u. Pharm. 57, 33.

Schmelzpunkt	Zusammensetzung der Mischung		Art zu erstarren
	Stearinsäure	Palmitinsäure	
67,2°	90	10	Schuppig kristallinisch
65,3°	80	20	Feinnadlig kristallinisch
62,9°	70	30	
60,1°	10	90	Schön"großnadlig" kristallinisch
57,5°	20	80	Sehr undeutlich nadlig
56,6°	50	50	Großblättrig kristallinisch
56,3°	40	60	
55,6°	35	65	Unkristallinisch, völl. glänzend
55,2°	32,5	67,5	" " "
55,1°	30	70	" " glanzlos

Obgleich nun die Erniedrigung des Schmelzpunktes den Wert des Gemisches für die Fabrikation von Kerzen verringert, so sind doch die sonstigen Veränderungen, welche die fetten Säuren beim Zusammenschmelzen erfahren, von so großem Wert für ihre Benutzung, daß jener Nachteil kaum ins Gewicht fällt. Die reinen Säuren sind weich, locker und leicht zerreiblich, während die Gemische dichter und härter sind und so dem Drucke ausgesetzt werden können, welcher erforderlich ist, um die Ölsäure aus dem rohen Fettsäuregemisch abzapressen. Die reinen Säuren ziehen sich ferner beim Erstarren so zusammen, daß daraus gegossene Kerzen kein schönes Aussehen besitzen, während das Gemisch der Säuren wenig kristallinisch bis amorph ist, so daß sich aus der halberstarrten Masse dichte, nicht kristallinische Kerzen gießen lassen. Kerzen aus reinen Fettsäuren sind weich, zerreiblich, nicht durchscheinend und besitzen keinen Glanz; Kerzen aus einem Gemisch von fetten Säuren sind hart, glänzend und durchscheinend.

Aus der Ölsäurereihe kommen in den Fetten vor: Hypogaeasäure ( $C_{16}H_{30}O_2$ ), die ihr isomere Phytolsäure ( $C_{16}H_{30}O_2$ ), Ölsäure ( $C_{18}H_{34}O_2$ ), die ihr isomere Rapinsäure ( $C_{18}H_{34}O_2$ ), Eruka- oder Brassikasäure ( $C_{22}H_{42}O_2$ ). Diese Säuren sind bei gewöhnlicher Temperatur teils fest, teils flüssig, sämtlich aber bei wenig erhöhter Temperatur schmelzbar. In Alkohol sind sie viel leichter löslich als die Glieder der Essigsäurereihe mit gleicher Kohlenstoffzahl. Sie gehören zu den ungesättigten Säuren und sind daher wie alle ungesättigten Verbindungen durch eine Reihe charakteristischer Reaktionen ausgezeichnet, zu denen die gesättigten Fettsäuren nicht befähigt sind. Insonderheit besitzen sie die Fähigkeit, unter geeigneten Bedingungen Wasserstoff, Chlor, Brom und Jod, und zwar je zwei Atome aufzunehmen, wobei sie in die Säuren der Essigsäurereihe oder deren Substitutionsprodukte übergehen. Erhitzt man z. B. Ölsäure mit rauchender Jodwasserstoffsäure bei Gegenwart von rotem Phosphor auf 200—210° C, so geht sie in Stearinsäure über entsprechend der Gleichung:



Leichter und vollständiger gelingt diese Überführung noch, wenn man nach dem DRP. 141029 durch ein im Ölbad erwärmtes Gemisch aus reiner Ölsäure und feinem, durch Reduktion im Wasserstoffstrom

erhaltenen Nickelpulver einen kräftigen Wasserstoffstrom hindurchleitet, ein Prozeß, der nach Übertragung auf die Neutralfette als „Fett-härtung“ im Laufe des letzten Jahrzehnts große technische Bedeutung erlangt hat.

Die wichtigste Säure aus dieser zweiten Ölsäurereihe ist die Ölsäure selbst, auch Oleinsäure oder Elaïnsäure genannt. Sie ist in reinem Zustande bei gewöhnlicher Temperatur flüssig und erstarrt bei  $+4^{\circ}\text{C}$  zu einer harten kristallinen Masse, die bei  $+14^{\circ}\text{C}$  wieder schmilzt. Das spezifische Gewicht ist 0,898 bei  $+15^{\circ}\text{C}$ . In ganz reinem Zustande ist sie ein farbloses, geschmack- und geruchloses Öl, welches Lackmuspapier nicht rötet; dagegen entfärbt die reine Ölsäure durch ein Tröpfchen Alkali gerötete Phenolphthaleinlösung<sup>1)</sup>. In Wasser ist die Ölsäure unlöslich, leicht löslich aber schon in kaltem Alkohol, selbst wenn er verdünnt ist. Durch größere Mengen Wasser wird sie indessen wieder aus der alkoholischen Lösung abgeschieden. Für sich allein ist die Ölsäure bei gewöhnlichem Druck nicht destillierbar; sie geht aber in einem überhitzten Dampfstrom bei  $250^{\circ}\text{C}$  unzersetzt über. Beim Stehen an der Luft verändert sie sich durch Aufnahme von Sauerstoff; sie wird dann gelb und übelriechend, nimmt einen kratzenden Geschmack an und rötet Lackmus. Beim Durchleiten von Luft wird Ölsäure, die auf  $200^{\circ}$  erhitzt ist, nach Benedikt und Ulzer<sup>2)</sup> zum größten Teil in Oxyölsäure übergeführt. Salpetersäure oxydiert Ölsäure lebhaft. Salpetrige Säure verwandelt sie in die isomere Elaïdinsäure. Diese ist kristallinisch, schmilzt bei 51 bis  $52^{\circ}\text{C}$ , ist löslich in Alkohol und Äther, unlöslich in Wasser, reagiert sauer, und läßt sich unzersetzt destillieren. Auf eine Temperatur von  $60^{\circ}\text{C}$  gebracht, absorbiert sie Sauerstoff und erstarrt dann nicht wieder. Oxydierte Ölsäure wird durch salpetrige Säure nicht in Elaïdinsäure verwandelt.

Durch Schmelzen mit Ätzkali zerfällt die Ölsäure unter Wasserstoffentwicklung in Palmitinsäure und Essigsäure gemäß der Gleichung:



Diese Reaktion, die nach ihrem Entdecker meist als Varrentrapp-sche Reaktion bezeichnet wird<sup>3)</sup>, ist bereits in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts zur Herstellung von Palmitinsäure vorübergehend technisch verwertet worden<sup>4)</sup>.

Die Salze der Ölsäure verhalten sich in bezug auf ihre Löslichkeit in Wasser denen der festen Fettsäuren ähnlich, da nur die Alkalisalze löslich sind. Dagegen sind alle anderen Salze in Alkohol und einige auch in Äther löslich; zu den letzteren gehört das Bleisalz. Das Silbersalz der Ölsäure ist in Äther unlöslich. Die Alkalisalze scheiden sich aus ihren wässerigen Lösungen bei Zusatz von überschüssigem Alkali,

<sup>1)</sup> Benedikt-Ulzer, Analyse der Fette und Wachsorten, 4. Aufl., Berlin 1903, S. 23.

<sup>2)</sup> Benedikt und Ulzer, Zeitschr. f. chem. Ind. 1887, Heft 9.

<sup>3)</sup> Varrentrapp, Liebigs Annalen 85, 196.

<sup>4)</sup> Vgl. Muspratt 8, 491; 5, 154.



Chlornatrium usw. aus. Alle Salze der Ölsäure sind weicher als die der festen Fettsäuren und meist unzersetzt schmelzbar.

Ölsaures Natron ( $C_{18}H_{33}O_2Na$ ) kann aus absolutem Alkohol kristallisiert erhalten werden. Es löst sich in 10 Teilen Wasser von  $12^\circ C$ , in 20,6 Teilen Alkohol vom spezifischen Gewicht 0,821 bei  $13^\circ C$  und in 100 Teilen siedenden Äthers (Chevreul). Das Kalisalz bildet eine durchsichtige Gallerte, die in 4 Teilen kalten Wassers und auch in Alkohol und Äther weit leichter löslich ist als das Natronsalz. Das Bariumsalz ist ein in Wasser unlösliches Kristallpulver, welches bei  $100^\circ C$  zusammenbackt, ohne zu schmelzen. Von kochendem Alkohol wird es sehr schwer aufgenommen. Das ölsäure Blei stellt ein weißes lockeres Pulver dar, das bei  $80^\circ C$  zu einer gelben Flüssigkeit schmilzt und nach dem Erkalten zu einer spröden Masse erstarrt. In Äther ist das Bleioleat klar löslich, dagegen nur wenig löslich in absolutem Alkohol.

Die Linolsäure ( $C_{18}H_{32}O_2$ ), die Linolensäure ( $C_{18}H_{30}O_2$ ) und die Isolinolensäure ( $C_{18}H_{30}O_2$ ) bilden die flüssige Fettsäure des Leinöls, die von Hazura<sup>1)</sup> als ein Gemisch dieser drei oben genannten Säuren erkannt wurde. Man faßt diese Säuren unter dem Namen trocknende Säuren zusammen, da sie die Fähigkeit besitzen, an der Luft leicht Sauerstoff aufzunehmen und in feste, unlösliche Körper überzugehen.

Die Linolsäure ist ein schwach gelbliches, in der Kälte nicht erstarrendes, fast geruchloses Öl vom spezifischen Gewicht 0,9206 bei  $14^\circ C$ . Sie reagiert schwach sauer und ist leicht löslich in Alkohol und Äther. Mit salpetriger Säure gibt sie im Gegensatz zur eigentlichen Ölsäure kein festes Produkt, sondern wird nur rötlich und dickflüssig. An der Luft nimmt sie viel rascher Sauerstoff auf und geht, in dünnen Schichten der Luft ausgesetzt, zuerst in eine feste, harzähnliche Substanz, die Oxyoleinsäure, und schließlich in einen neutralen, in Äther unlöslichen Körper, das Linoxyn, über<sup>2)</sup>. Bei der katalytischen Behandlung mit Wasserstoff wird die Linolsäure ebenso wie die Linolen- und Isolinolensäure in Stearinsäure verwandelt. Die Salze der Linolsäure kristallisieren nicht und sind in Alkohol und Äther löslich.

Die Linolensäure ist ein Öl von eigenartigem, fischöl- oder firnisähnlichem Geruch, während die Isolinolensäure bisher nicht isoliert wurde. Ihre Existenz ist jedoch durch die Untersuchung der aus der Linolensäure erhaltenen Oxydationsprodukte wahrscheinlich gemacht<sup>3)</sup>.

Die Clupanodonsäure ( $C_{18}H_{28}O_2$ ) endlich wurde von Tsujimoto aus dem Sardinenträn als schwachgelbliche, fischartig riechende Flüssigkeit isoliert, die sich an der Luft unter Bildung eines trockenen Firnisses oxydiert und wahrscheinlich der Träger des spezifischen Trängeruches ist. Bei der katalytischen Reduktion geht sie ebenfalls in Stearinsäure über. Durch Alkalischmelze wird sie ebenso wie die vorherbesprochenen Fettsäuren mit mehrfacher Doppelbindung zu einer niedriger molekularen Säure abgebaut, indem für jede Doppelbindung zwei Kohlenstoffatome in Form der Essigsäure zur Abspaltung kommen.

<sup>1)</sup> Monatsh. f. Chemie 1888, 9, 180.

<sup>2)</sup> Mulder, Jahresber. 1865, S. 324.

<sup>3)</sup> Hazura, Monatsh. f. Chemie 9, 180.

Als Vertreter der hydroxylierten einbasischen, ungesättigten Säuren der Rizinusölsäurereihe ist vor allem die Rizinusölsäure selbst, auch Rizinolsäure genannt, hervorzuheben. Diese ist bei 15° C ein dickes Öl von 0,940 spezifischem Gewicht; ihr Schmelzpunkt liegt nach Juillard<sup>1)</sup> bei 4—5° C. Sie ist nicht unzersetzt flüchtig und in Alkohol und Äther in jedem Verhältnis löslich.

Beim Destillieren unter 50 mm Druck siedet sie wenig über 250° und liefert eine ölige Säure  $C_{18}H_{32}O_2$ , die nach Zusammensetzung und Charakter der Linolsäure ähnlich ist. Die aus dem Rizinusöl dargestellte Säure ist nach Walden<sup>2)</sup> optisch aktiv. Bei längerem Aufbewahren wird die Rizinusölsäure durch Polymerisation dick und zähflüssig, absorbiert jedoch keinen Sauerstoff. Durch salpetrige Säure wird sie in die stereoisomere Rizinelaïdinsäure vom Schmelzpunkt 52—53° C übergeführt. In der Alkalischmelze liefert sie Sebazinsäure und sekundären Oktylalkohol, bei der katalytischen Reduktion eine Oxystearinsäure, die bei der Destillation in eine feste Ölsäure, vermutlich die Isoölsäure ( $C_{18}H_{34}O_2$ ) übergeht. Bei der Einwirkung von konzentrierter Schwefelsäure auf Rizinolsäure entsteht, ähnlich wie bei Verwendung von Ölsäure (Oxystearinschwefelsäure), zunächst Dioxystearinschwefelsäure, daneben aber auch schwefelfreie Kondensations- und Polymerisationsprodukte.

Die Salze der Rizinusölsäure verhalten sich ähnlich wie die der Ölsäure, die meisten lassen sich kristallisiert erhalten. Die wässrige Lösung der Alkalisalze besitzt jedoch im Gegensatz zu den Lösungen der vorbesprochenen fettsauren Alkalien kein Schaumvermögen, das Bleisalz ist in Äther löslich und schmilzt bei 100°.

**Die Fett- und Wachsalkohole.** Wie bereits erwähnt, sind die Fettsäuren in den natürlichen Fetten esterartig mit einem dreiwertigen Alkohol, dem Glyzerin, verbunden, während in der Hauptsache die gleichen Fettsäuren in den Wachsen mit hochmolekularen einwertigen Alkoholen verestert sind, unter denen der Cetylalkohol, der Myricylalkohol und das Cholesterin bzw. Isocholesterin besonders hervorzuheben sind.

Das Glyzerin ( $C_3H_5(OH)_3$ ) ist in reinem Zustand eine neutrale, farb- und geruchlose, süßschmeckende Flüssigkeit von sirupartiger Konsistenz. Bei starker Abkühlung erstarrt es in rhombischen Kristallen, die erst wieder bei 20° C schmelzen. Die Angaben über das spezifische Gewicht stimmen nicht genau untereinander überein, weil das Glyzerin auf Grund seiner hygroskopischen Eigenschaften nur schwer von den letzten Anteilen Wasser befreit werden kann. Es ist bei 15° C nach Chevreul 1,27, nach Pelouze 1,28, nach Mendelejeff 1,26385 bezogen auf Wasser von 0° oder 1,26468 bezogen auf Wasser von 15° C, nach Gerlach 1,2653 (Wasser von 15° C = 1), bei 17,5° C nach Strohmer 1,262. Glyzerin läßt sich in allen Verhältnissen mit Wasser mischen, dabei tritt Volumenverminderung und

<sup>1)</sup> Juillard, Bull. Soc. chim. 1895, S. 240.

<sup>2)</sup> Ber. d. Deutsch. Chem. Gesellsch. 1894, 27, 3472.

Temperaturerhöhung ein. Es ist ferner mischbar mit Alkohol, leicht löslich in ätherhaltigem Alkohol, sehr schwer aber in Äther allein. Mit Wasserdämpfen ist es leicht flüchtig, weshalb mehr als 70 %ige Glycerinlösungen durch Eindampfen ohne Verlust nicht konzentriert werden können. Reines Glycerin siedet unter gewöhnlichem Druck unzersetzt<sup>1)</sup>, bei Gegenwart von Verunreinigungen zerfällt es aber während der Destillation teilweise in Wasser und Akrolein ( $C_3H_4O$ ), dessen Dämpfe die Augen sehr angreifen und im Schlunde heftiges Kratzen verursachen. Im Vakuum ist das Glycerin jedoch unzersetzt flüchtig. Für viele Salze besitzt es ein sehr bedeutendes Lösungsvermögen, auch in Wasser unlösliche Seifen vermag es in geringer Menge aufzunehmen. Mit Basen bildet es salzartige Verbindungen, die Glyzerate genannt werden, und unter denen die der Alkalien, alkalischen Erden und des Bleis besonders zu nennen sind. Mit Schwefelsäure entstehen Schwefelsäureester, die unbeständig und leicht zerfließlich, auch im Vakuum nicht destillierbar sind, mit Salpetersäure die Salpetersäureester oder Glyzerinnitrate, unter denen das Trinitrat oder Nitroglycerin, eine ölige, blaßgelbe Flüssigkeit vom spez. Gew. 1,61 für die Darstellung von rauchlosem Schießpulver und Sprengstoffen (Dynamit) große technische Bedeutung besitzt. Der Phosphorsäureester, die Glycerinphosphorsäure besitzt infolge ihrer Verwandtschaft zum Lecithin, dem Hauptbestandteil der Nervensubstanz, ein physiologisches Interesse.

Durch wasserentziehende Mittel wird das Glycerin in Akrolein übergeführt, Oxydationsmittel wirken stark zersetzend, in der Alkalischmelze bilden sich Ameisensäure und Essigsäure unter gleichzeitiger Wasserstoffentwicklung.

Der Cetylalkohol ( $C_{16}H_{33}OH$ ), hauptsächlich im Walrat vorkommend, ist eine weiße kristallinische Masse, ohne Geschmack und Geruch, die bei  $50^\circ C$  schmilzt und bei  $344^\circ C$  siedet; er ist unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol und sehr leicht löslich in Äther und Benzol. Durch Oxydation mit Kaliumbichromat und Schwefelsäure wird er in Palmitinsäure übergeführt. In der Alkalischmelze entsteht ebenfalls Palmitinsäure unter Wasserstoffentwicklung.

Der Myricylalkohol (Melissylalkohol,  $C_{30}H_{61}OH$ ) findet sich in verschiedenen Wachsarten, vornehmlich im Bienenwachs. Er kristallisiert aus Äther in kleinen, seidenglänzenden Kristallen vom Schmelzpunkt  $88^\circ$ , bei der Destillation zersetzt er sich teilweise, in der Alkalischmelze gibt er Melissinsäure  $C_{30}H_{60}O_2$ .

Das Cholesterin ( $C_{27}H_{45}OH$ ) kristallisiert aus Chloroform in wasserfreien Nadeln vom spezifischen Gewicht 1,067, welche bei  $145$  bis  $146^\circ C$  schmelzen. Aus wasserhaltigem Alkohol oder Äther scheidet es sich in Blättchen mit 1 Mol. Kristallwasser ab, welches schon beim Stehen über Schwefelsäure, rascher beim Trocknen gegen  $100^\circ C$  abgegeben wird. Das Cholesterin ist unlöslich in Wasser, sehr wenig löslich in kaltem verdünnten Alkohol. Es löst sich in 9 Teilen kochenden Alkohols vom spezifischen Gewicht 0,84 und in 5,55 Teilen von

<sup>1)</sup> Mendeljeff, Liebigs Annalen 114, 167.

0,82 spezifischem Gewicht. Äther, Schwefelkohlenstoff, Chloroform und Petroleum nehmen es leicht auf. Seine Lösungen drehen die Polarisationsebene des Lichtes nach links. Das Molekularbrechungsvermögen beträgt 201. Bei vorsichtigem Erhitzen ist es unzersetzt flüchtig; doch destilliert man es besser unter vermindertem Druck. Seine chemische Zusammensetzung ist noch nicht mit Sicherheit festgestellt. In der Alkalischmelze entstehen keine Fettsäuren. Das ihm ähnliche Isocholesterin kristallisiert aus Äther in feinen Nadeln vom Schmelzpunkt 137—138° C. Im Gegensatz zum Cholesterin dreht es die Polarisationsebene nach rechts.

Das Cholesterin ist ebenso wie das Isocholesterin ein wesentlicher Bestandteil des Wollfettes. Da aber außerdem alle animalischen Öle und Fette geringe Mengen Cholesterin enthalten, so deutet seine Anwesenheit in reinem Öl oder Fett auf animalischen Ursprung hin. Für den Nachweis besonders charakteristisch ist die Liebermannsche Reaktion, nach der sich beim Einträufeln von konzentrierter Schwefelsäure in eine kalt gesättigte Lösung von Cholesterin in Essigsäureanhydrid eine rosenrote und dann dauernde Blaufärbung bildet.

**Die natürlichen Glyzeride.** Die natürlichen Fette sind zum größten Teil Gemische verschiedenartiger Triglyzeride, unter denen das Tristearin, das Tripalmitin und das Triolein die am häufigsten vorkommenden und daher auch die wichtigsten sind. Daneben hat als Bestandteil des Kokosöles insonderheit das Trilaurin technische Bedeutung.

Die charakteristischen Eigenschaften der Glyzeride werden im allgemeinen durch den Charakter der an das Glycerin gebundenen Fettsäuren bedingt. Die Schmelzpunkte liegen in der Regel aber höher als diejenigen der Stammsäuren und zwar ist hier die zuerst von Heintz am Tristearin beobachtete Erscheinung des sogenannten doppelten Schmelzpunktes besonders auffallend.

Das Tristearin  $[C_3H_5(C_{18}H_{35}O_2)_3]$ , das gewöhnlich kurz nur als Stearin bezeichnet wird, bildet farblose, perlmutterglänzende Schuppen, die bei 71,6° C schmelzen und bei 70° C zu einer undeutlich kristallinen Masse erstarren; erhitzt man das Stearin jedoch mindestens 4° über seinen Schmelzpunkt, so erstarrt es erst bei 52° C zu einer wachsähnlichen Masse und schmilzt dann bei 55° C. Erwärmt man dieses wieder einige Grade über seinen Schmelzpunkt, so nimmt es den ursprünglichen Schmelzpunkt von 71,6° C wieder an. Man erklärt diese Erscheinung heute als Folge der Unterkühlung der einmal geschmolzenen Substanz, welche die kristallinische Beschaffenheit noch nicht wieder angenommen hat. Das Stearin ist unlöslich in Wasser, wenig löslich in kaltem Alkohol und Äther, aber leicht löslich in warmem Äther und kochendem Alkohol. Benzin und Chloroform lösen es schon bei gewöhnlicher Temperatur. Bei der Destillation erleidet es Zersetzung.

Das Tripalmitin  $[C_3H_5(C_{16}H_{31}O_2)_3]$ , kurz Palmitin genannt, ist neben dem Stearin in den talgartigen und in vorwiegender Menge in den schmalzartigen Fetten enthalten. Da es sich indessen von dem Stearin nur schwierig trennen läßt, so ist es sehr schwer rein darzustellen. Das Tripalmitin besteht aus kleinen, perlmutterglänzenden

Kristallen, die in kaltem Alkohol sehr schwer, in kochendem etwas leichter löslich sind und sich beim Erkalten in Flocken ausscheiden. In siedendem Äther und Benzin ist es in allen Verhältnissen löslich, in Chloroform löst es sich bereits bei gewöhnlicher Temperatur. Beim Erhitzen zeigt es ebenfalls die Erscheinung des doppelten Schmelzpunktes, indem es bei  $50,5^{\circ}\text{C}$  schmilzt, bei weiterem Erwärmen aber wieder erstarrt und erst bei  $66,5^{\circ}\text{C}$  neuerdings geschmolzen ist<sup>1)</sup>.

Das Trilaurin  $[\text{C}_3\text{H}_5(\text{C}_{12}\text{H}_{23}\text{O}_2)_3]$  bildet weiße, stern- oder baumförmig gruppierte Nadeln, die bei  $45\text{--}46^{\circ}\text{C}$  schmelzen, erst bei  $23^{\circ}\text{C}$  wieder erstarren und sich nicht in Wasser, schwer in kaltem, besser in heißem Alkohol, leicht aber in Äther und anderen organischen Lösungsmitteln lösen. Durch Kalilauge ist es ziemlich leicht zu verseifen und bildet dann einen klaren Seifenleim. Im Vakuum ist es unzerstört destillierbar. Bei 10 mm Druck liegt der Siedepunkt bei  $260\text{--}275^{\circ}\text{C}$ .

Das Triolein  $[\text{C}_3\text{H}_5(\text{C}_{18}\text{H}_{33}\text{O}_2)_3]$ , kurz als Olein bezeichnet, bildet den vorwiegenden Teil der nicht trocknenden Öle. Rein dargestellt bildet es ein farb- und geruchloses Öl, das bei  $-5^{\circ}\text{C}$  in Kristallnadeln erstarrt. Es ist unlöslich in Wasser, schwer löslich in kaltem Alkohol, mit Äther aber in jedem Verhältnis mischbar. An der Luft dunkelt es nach, wird sauer und übelriechend (ranzig), indem die Ölsäure allmählich Zersetzung erleidet. Wie sich die Ölsäure durch die Einwirkung von salpetriger Säure in Elaidinsäure verwandelt, so geht auch das Olein unter denselben Verhältnissen in eine isomere feste Verbindung, das Elaidin, über. Letzteres besteht aus Kristallwarzen, die nach Meyer<sup>2)</sup> bei  $32^{\circ}\text{C}$ , nach Duffy<sup>3)</sup> bei  $38^{\circ}\text{C}$  schmelzen und sich in Alkohol fast gar nicht, in Äther leicht auflösen.

Zu erwähnen ist schließlich noch das Tririzinolein  $[\text{C}_3\text{H}_5(\text{C}_{18}\text{H}_{33}\text{O}_2)_3]$ , ein farbloses, neutrales, abführend wirkendes Öl, das optisch aktiv, mit Alkohol und Eisessig mischbar ist und leicht in die Ester anderer Alkohole überführt werden kann. Beim Aufbewahren erleidet es durch Polymerisation Veränderungen.

Bezüglich der Mengenverhältnisse, in welchen das Stearin, Palmitin und Olein in den Fetten vorkommen, ist zu bemerken, daß ein Fett um so fester ist, je mehr es von dem ersten enthält, und um so weicher, je mehr das letztere vorwaltet.

## Die Aufspaltung und Verseifung der Fette.

Unter „Verseifung“ verstand man ursprünglich nur den chemischen Prozeß, welcher beim Kochen der Fette mit starken Basen vor sich geht, wobei sich Glyzerin und fettsaure Salze der Alkalien, Erdalkalien und gewisser Schwermetalle (Blei) bilden; im weiteren Sinne bezeichnet man aber — nicht ganz mit Recht — jede Reaktion, bei welcher die Fette auch ohne Mitwirkung von Basen in Glyzerin und Fettsäuren

<sup>1)</sup> Benedikt-Ulzer, Analyse der Fette und Wachsarten, 4. Aufl., Berlin 1903, S. 59.


<sup>2)</sup> Meyer, Liebigs Annalen 35, 177.

<sup>3)</sup> Duffy, Jahresber. 1852, 511.




zerlegt werden, mit dem gleichen Namen. Im wissenschaftlichen Sprachgebrauch gilt als Verseifung jedoch lediglich der Prozeß, bei dem eine wirkliche Verseifung, d. h. die Salzbildung aus den Säuren stattfindet, während man die Aufspaltung der Fette, wie sie durch gespannten Wasserdampf, Mineralsäuren, aromatische Sulfosäuren und schließlich auch bei niedriger Temperatur durch lipolytische Fermente erfolgt, als Hydrolyse bezeichnet. In der Technik hat sich für Prozesse der zweiten Art auch der Begriff „Fettspaltung“ eingeführt.

Sämtliche Fettspaltungs- und Verseifungsmethoden verlaufen nach dem durch die folgende Gleichung ausgedrückten, einfachen Reaktionsschema:



so daß es sich bei diesen Verfahren also stets um den gleichen chemischen Vorgang, die Zerlegung eines Esters durch Wasseraufnahme in Alkohol und Säure, handelt. Bei der Verseifung durch eine zur Bindung der entstehenden Säuren hinreichende Menge von Basen (Kali, Natron, Kalk, Magnesia) entstehen an Stelle der freien Säuren deren Salze, die man, wie schon mehrfach erwähnt, als Seifen bezeichnet. Der Prozeß verläuft dann in folgender Weise:



Bei Verwendung von Ätznatron zur Verseifung ergibt sich eine der ersten analoge, bei Verwendung von Magnesia eine der zweiten ähnliche Gleichung. Der Unterschied entsteht dadurch, daß Kalium und Natrium einwertige, Kalzium und Magnesium dagegen zweiwertige Metalle sind.

Im Laboratorium zerlegt man die Fette am zweckmäßigsten durch Verseifen mit alkoholischem Kali. Lewkowitsch<sup>1)</sup> gibt dafür folgende Vorschrift: „50 g Fett werden mit 40 ccm kaustischer Kalilösung von 1,4 spezifischem Gewicht und 40 ccm starkem Weingeist auf dem Wasserbade in einer Porzellanschale unter beständigem Rühren erhitzt, bis die Seife dick geworden ist. Sie wird alsdann in 1000 ccm Wasser aufgelöst und die Lösung über freiem Feuer gekocht, um den Alkohol zu verjagen. Dies geschieht am besten in der Weise, daß man das verdampfte Wasser von Zeit zu Zeit ersetzt. Die Seife wird hierauf durch Zusatz von verdünnter Schwefelsäure zersetzt und die Lösung erhitzt, so daß die Fettsäuren sich als eine klare, ölige Masse auf der wässrigen Lösung absetzen. Letztere wird dann mit einem Heber abgezogen

<sup>1)</sup> Chemische Technologie und Analyse der Öle, Fette und Wachse. Braunschweig 1905, S. 64.

und die Fettsäure mehrmals mit heißem Wasser gewaschen, bis die Schwefelsäure entfernt ist. Die warmen, flüssigen Fettsäuren werden durch ein trockenes Faltenfilter im Heißwassertrichter filtriert.“

Auch im technischen Großbetriebe bietet die Verseifung im alkoholischen Lösungsmittel vielfache Vorteile, doch verwendet man zweckmäßigerweise alsdann höher molekulare, relativ hochsiedende und in Wasser unlösliche Alkohole, wie beispielsweise das durch Hydrierung des Phenols erhältliche Cyclohexanol und seine Homologen. Bei Gegenwart dieser weit über  $100^{\circ}$  siedenden Lösungsmittel ist der Verseifungsprozeß selbst bei Temperaturen durchführbar, welche nicht nur eine schnelle Verseifung der Fette, sondern auch eine vollständige Aufspaltung der mit den gewöhnlichen Mitteln nur schwer verseifbaren Wachse ermöglichen, wobei die erhaltenen Seifen namentlich bei Verwendung schlecht riechender Fette und Trane, im Geruch weitgehend verbessert werden und durch die Anwesenheit der als Lösungsmittel verwandten Alkohole Eigenschaften erhalten, die sie vornehmlich für Textilizwecke als besonders geeignet erscheinen lassen<sup>1)</sup>.

Mit kohlensauren Alkalien lassen sich die Neutralfette nur bei höherer Temperatur verseifen. Es erfolgt alsdann unter Entbindung von Kohlensäure eine Neutralisation der durch „Wasserverseifung“ primär entstehenden Fettsäuren. Diese Tatsache hat zuerst Tilghman<sup>2)</sup> technisch zu verwerten gesucht. Er vermischte das geschmolzene Fett mit der zur Verseifung notwendigen Menge einer Lösung von kohlensaurem Alkali und trieb die erhaltene Emulsion durch ein langes, gewundenes schmiedeeisernes Rohr, das  $\frac{1}{2}$  Zoll inneren und 1 Zoll äußeren Durchmesser hatte und in einer Feuerung lag. Je nach Beschaffenheit des Fettes wurde auf  $260\text{--}330^{\circ}$  erhitzt. Das Verfahren hat sich praktisch jedoch nicht bewährt.

Ammoniak, das sich sonst den Alkalien analog verhält, wirkt nicht wie diese auf Fette verseifend. Mischt man ein fettes Öl durch Schütteln mit einer wässrigen Ammoniaklösung, so entsteht eine Emulsion. Setzt man diese der Luft aus, so verflüchtigt sich das Ammoniak nach kurzer Zeit, und das Öl scheidet sich unverändert ab.

Beim Erhitzen von Neutralfetten mit Ammoniak unter Druck entsteht jedoch neben Fettsäureamiden auch Ammoniumseife, die mit Alkalisalzen zu Alkaliseifen umgesetzt werden kann.

Die Spaltung der natürlichen Glyzeride in Fettsäuren und Glyzerin besitzt für einen großen Teil der fettverarbeitenden Industrien, insbesondere für die Stearin- und Seifenindustrie, eine große, praktische Bedeutung. Für die erstere ist die Zerlegung des Fettmoleküls Selbstzweck, für die letztere stellt, soweit man von der Verseifung der Neutralfette absieht, die Fettsäure ein Halbfabrikat dar, dessen Neutralisation mit Alkali erst das Endprodukt ergibt. Die bei weitem wirtschaftlichere Methode der „Fettsäureverseifung“ hat dazu geführt, daß zum wenigsten alle größeren Betriebe heute über eine eigene Fettspaltungsanlage verfügen, so daß die Fettspaltung im eigenen Betriebe gewisser-

<sup>1)</sup> Siehe S. 130.

<sup>2)</sup> Dingl. pol. J., 188, 123.

maßen als erste Phase der Seifenerzeugung gelten kann. Im folgenden sollen daher zunächst die technischen Verfahren der Fettspaltung, d. h. die Fettsäure- und Glyzeringewinnung, behandelt werden.

**Die technischen Fettspaltungsverfahren.** Der Fettindustrie stehen, wie bereits erwähnt, eine ganze Anzahl von Verfahren zur Verfügung, die eine Spaltung der Fette und eine wirtschaftliche Gewinnung des Glyzerins und der Fettsäuren in relativ reiner Form gewährleisten. Für die jeweilige Auswahl entscheidend ist vornehmlich die Art der vorzugsweise zu spaltenden Fette, da sich keins dieser Verfahren universell für die befriedigende Spaltung aller Fette eignen dürfte. Infolgedessen ist auch keins dieser Verfahren als absolut gut oder schlecht zu bezeichnen, da jedes im geeigneten Fall verwendbar ist.

Die heute meist verwandten Verfahren sind:

1. Die Fettspaltung im Autoklaven (Druckkessel) unter Zusatz eines fettspaltenden Oxydes,
2. Die Fettspaltung unter gewöhnlichem Druck mittels Mineralsäuren (Schwefelsäure),
3. Die Fettspaltung unter gewöhnlichem Druck mit aromatischen Sulfofettsäuren (Twitchell-Reaktiv, Pfeilringpalter) oder auch hochmolekularen aliphatischen Sulfosäuren (Kontaktpalter),
4. Das fermentative oder enzymatische Fettspaltungsverfahren nach Connstein, Hoyer und Wartenberg,
5. Das Krebitzsche Kalkverseifungsverfahren, das an Stelle der Fettsäuren allerdings deren Kalkseifen ergibt, aber ebenfalls eine nahezu quantitative Abscheidung des Glyzerins ohne Verunreinigung gestattet.

Der von de Milly im Jahre 1851 eingeführte Autoklavenprozeß wird heute im allgemeinen unter Zusatz von 0,6 % Zinkoxyd, dem 0,3 % Zinkgrau (Zinkstaub) beigemischt ist, bei 6 Atm. in etwa 8 Stunden durchgeführt, und zwar in bezug auf die verwandte Apparatur im wesentlichen auch heute noch den Angaben de Millys entsprechend.

Fig. 1 zeigt den von ihm verwandten Autoklaven mit Zubehör. A ist ein geschlossenes zylindrisches Gefäß aus Kupfer mit einer Wandstärke von 18 mm, doppelt genietet und mit halbkugelförmigem Boden und Kopf versehen; es hat einen Durchmesser von 1,2 m und eine Höhe von 5 m, ist mit einem Sicherheitsventil S, einem Manometer und einem Mannloch versehen. Die Armaturen sind massiv und aus bester Hartbronze hergestellt. Durch das Rohr L steht der Apparat mit einem Dampfkessel in Verbindung, welcher Dampf von 6 Atmosphären Überdruck liefert.

Durch den Hahn L, von welchem ein Rohr bis auf den Boden des Autoklaven geht, tritt der Dampf in letzteren ein. Die Rohre D und E dienen zur Entleerung des Apparates nach beendigter Verseifung und gehen ebenfalls bis auf den Boden desselben<sup>1)</sup>. Der Betrieb ist folgender:

<sup>1)</sup> Statt zweier Ablassrohre verwendet man jetzt gewöhnlich nur ein Ablassrohr. Dieses ist dann außerhalb des Autoklaven mit einem Dreiwegehahn versehen, und von diesem aus gehen die Verbindungen nach dem Glyzerinbottich und dem Fettsäurebottich.



Das zu einer Beschickung erforderliche, gut vorgereinigte Fett (2500 kg) wird in dem hölzernen Bottich H mit Dampf geschmolzen und dann durch den Trichter G in den Apparat gebracht. Hierauf wird das Spaltnittel, 15 kg Zinkweiß und 7 kg Zinkgrau gleichmäßig mit Wasser oder Öl angerührt und dem auf etwa 50° erwärmten Autoklaveninhalt beigemischt. Schließlich werden noch 500 l Wasser nachgegeben. Nachdem der Apparat so beschickt ist, wird der Hahn am Trichter G geschlossen und der Dampfahh L geöffnet. Der Dampf tritt am Boden ein, durchdringt die im Kessel befindliche Masse und arbeitet sie gut durcheinander. Der Druck im Autoklaven steigt bald auf 6 Atmo-

Fig. 1. Autoklav mit Zubehör für Fettspaltung.

sphären. Nach etwa 8 Stunden sperrt man den Dampf ab und überläßt den Apparat 2 Stunden der Ruhe, damit sich das glyzerinhaltige Wasser absetzen kann. Alsdann öffnet man den Hahn D — der Druck ist noch immer hinreichend stark, um die im Autoklaven befindliche Masse heraustreiben zu können — und so wird zunächst das unten befindliche Glyzerinwasser herausgepreßt und gelangt durch eine Filtriervorrichtung C in den Bottich B. Sobald das Glyzerin heraus ist und die Fettmasse herauszutreten beginnt, schließt man den Hahn D, öffnet den Hahn E und läßt das Gemisch von Fettsäuren und Zinkseife in den Bottich I treten. Sobald sich alles in letzterem befindet, gibt man 30 kg Schwefelsäure von 66° Bé, die man zuvor auf 10 Bé verdünnt hat, unter Umrühren hinzu und läßt gleichzeitig Dampf einströmen. Hierbei soll die Temperatur jedoch nicht über 80—85° C steigen, da sonst die Farbe der Fettsäure leidet. Nach ungefähr 2 Stunden ist die

Zersetzung der Zinkseife beendet. Man sperrt jetzt den Dampf ab, läßt die Fettsäure absetzen, um sie schließlich in einen Abziehbehälter abzulassen, wo sie vorteilhafterweise einer nochmaligen Waschung mit kochendem Wasser unterzogen wird.

Die so erhaltene Fettsäure enthält je nach Art des gespaltenen Fettes 86—95 % freie Fettsäure und ist auf Grund ihrer hellen Farbe insonderheit auch zur Seifenfabrikation vorzüglich verwendbar. Die technische Ausbeute an Glycerin von 28° Bé beträgt, ebenfalls je nach Art des gespaltenen Fettes, 6,5—12 %, und zwar 10—12 % bei Verwendung von Kottonöl, Olivenöl, Talg, Palmkernöl und Kokosöl, 7,5—9,5 % bei Verwendung von Knochenfett, Maisöl, Erdnußöl, Sesamöl, Palmöl und Leinöl und schließlich nur 6,5 % bei Verwendung von Tran und Rizinusöl, trotzdem auch hier eine theoretische Ausbeute von etwa 10 % erwartet werden sollte. Wahrscheinlich findet diese Tatsache ihre Erklärung in dem Umstand, daß die Tran- und Rizinusölfettsäuren auf Grund ihres Gehaltes an Oxyfettsäuren einen Teil des Glycerinwassers hartnäckig in Emulsion halten und nicht zum Absetzen gelangen lassen.

Als Vorteile einer Fettspaltung im Autoklaven ergeben sich vor allem, eine sorgfältige Arbeitsweise vorausgesetzt, die Sicherheit der Spaltung, die ein fast reines Rohglycerin und hochprozentige Fettsäuren in guter Ausbeute gewährleistet und daneben die helle Farbe dieser Fettsäuren, die speziell für ihre Weiterverarbeitung auf Seifen von Bedeutung ist. Als Nachteil stehen dem jedoch die hohen Anschaffungskosten der Apparatur gegenüber, die bereits während der letzten Kriegsjahre mit Mk. 10 000—20 000 nicht zu niedrig bemessen wurden und heute ganz unberechenbar sind.

Die Fettspaltung mit Mineralsäuren unter gewöhnlichem Druck, die sogenannte saure Verseifung, hat praktische Bedeutung heute nur noch für die Stearinindustrie. Aber auch hier kommt sie für sich allein lediglich bei stark fettsäurehaltigen, minderwertigen Fetten zur Anwendung, weil diese Spaltungsmethode stärkere Verluste an Glycerin verursacht, das zudem auch qualitativ eine erhebliche Verschlechterung erfährt. In der Regel wird daher lediglich die durch Autoklavierung erhaltene 90—95 %ige Fettsäure einer Weiterspaltung durch konzentrierte Schwefelsäure unterworfen, um die in der Autoklavenfettsäure noch enthaltenen Neutralfettreste völlig zu zerlegen und so zu einer nahezu neutralfettfreien, gut kristallisierenden Fettsäure zu gelangen, die ihrer dunklen Färbung halber allerdings immer destilliert werden muß. Da indessen durch die chemische Einwirkung der Schwefelsäure auf die in dem Fettsäuregemisch enthaltene Ölsäure (Bildung von Isoölsäure und Stearolakton) die Ausbeute an festem Kerzenmaterial nicht unerheblich erhöht wird, so werden die Nachteile des Verfahrens durch dessen Vorteile weitgehend ausgeglichen.

Die hydrolytische Spaltung der Fette mit konzentrierter Schwefelsäure wird im wesentlichen durch die katalytische Wirkung der Wasserstoffionen dieser Säure bedingt. Daneben wird sie aber, und zwar insonderheit in bezug auf die für die Spaltung notwendige Zeitdauer außerordentlich begünstigt durch den Umstand, daß sich bei dieser

Behandlung der Fette aus den darin enthaltenen ungesättigten Fettsäuren zunächst Sulfofettsäuren bilden, die ein großes Emulsionsvermögen und demzufolge die Fähigkeit besitzen, die Fette, und zwar besonders auch die von der Schwefelsäure nicht angegriffenen Teile, in Wasser überaus fein zu verteilen. Dem weiteren Angriff der Schwefelsäure wird damit bei der nachfolgenden Verkochung mit Wasser eine große Oberfläche geboten, so daß die Hydrolyse selbst in relativ kurzer Zeit verlaufen kann.

Die praktische Ausführung dieses auch als Azidifikation bezeichneten Verfahrens geschieht am besten in der Weise, daß die bei 120° C vorgetrocknete, wasserfreie Fettmasse in den Azidifikator, einen mit Dampfmantel und Rührwerk versehenen zylindrischen Kessel, eingebracht und hier bei einer Temperatur von 110—120° C mit 4—6 % konzentrierter Schwefelsäure von 66° Bé rasch und innig durchmischt wird. Die Spaltung vollzieht sich in etwa 15—20 Minuten unter lebhafter Entwicklung von schwefliger Säure, die man durch einen auf dem Apparat befindlichen Schornstein ins Freie oder unter eine Feuerung entweichen läßt. Die Fettmasse färbt sich zunächst violett, wird dann aber immer dunkler und ist schließlich schwarz gefärbt. Nach Beendigung des Spaltungsprozesses wird sie in kochendes Wasser eingetragen, durch mehrstündiges Kochen von der anhaftenden Säure befreit und mehrmals noch mit heißem Wasser nachgewaschen. Das abgespaltene Glyzerin geht dann ebenfalls mit in die Waschwässer über. Die erhaltenen Fettsäuren werden zum Zweck einer weiteren Reinigung der Vakuumdestillation mit überhitztem Wasserdampf unterworfen.

Nach einer zweiten Methode, die meist nur bei der Verarbeitung minderwertiger, glyzerinarmer, zuvor nicht autoklavierter Fette in Anwendung kommt, wird das Fett in dem Azidifikator auf 90° C erwärmt und alsdann langsam mit 6—10 % konzentrierter Schwefelsäure vermischt, indem man das Rühren durch überhitzten Dampf bewirkt. Von außen her wird die Temperatur allmählich auf 140—150° C gebracht und mehrere Stunden hindurch auf dieser Höhe erhalten. Als dann wird die Fettmasse ebenfalls mit Wasser verkocht und in der oben geschilderten Weise weiterbehandelt.

Die Fettspaltung unter gewöhnlichem Druck mit aromatischen Sulfofettsäuren, nach ihrem Erfinder Ernst Twitchell in Philadelphia meist als das Twitchellsche Spaltverfahren (DRP. 114 491) bezeichnet, ist als eine glückliche Modifikation der Schwefelsäurespaltung anzusehen. Während dort jedoch die Sulfofettsäuren, die auf Grund ihrer emulgierenden Eigenschaften einen schnellen Verlauf der Spaltung selbst ermöglichen, in dem zur Spaltung kommenden Fett erst gebildet werden, verwendet Twitchell diese Sulfosäuren in einer gebrauchsfertigen und haltbaren Form als „Reaktiv“, mit dem er gleichzeitig Emulsion und Spaltung erreicht. Dies „Reaktiv“, eine Naphtalinstearosulfosäure wird erhalten, indem man Ölsäure (Handelsöl) mit Naphtalin im Verhältnis der Molekulargewichte mischt und dies Gemisch der Sulfurierung mit konzentrierter Schwefelsäure unterwirft. Die überschüssige Schwefelsäure wird nach Beendigung der Reaktion

mit Wasser ausgewaschen, wobei sich das Reaktionsprodukt als ein in der Kälte gelatinierendes Öl auf der Oberfläche der sauren Waschflüssigkeit abscheidet. Im Gegensatz zu den gewöhnlichen aus Ölsäure und Schwefelsäure allein erhältlichen Sulfosäuren ist die Naphtalinstearosulfosäure bei der für die Spaltung notwendigen Temperatur von  $100^{\circ}$  beständig, des weiteren ist sie sowohl in Wasser, als in Fetten bzw. Fettsäuren leicht löslich und daher besonders geeignet, die gegenseitige Löslichkeit dieser beiden Stoffe ineinander bzw. ihre Emulsion in vollkommener Weise herbeizuführen.

Die praktische Ausführung des Twitchellschen Verfahrens zerfällt in zwei Teile: eine Vorreinigung, welche zur Verhinderung einer Dunkelfärbung des Spaltproduktes die möglichst vollkommene Entfernung aller Schleim- und Eiweißstoffe aus dem zur Verarbeitung kommenden Fett bezweckt, und den eigentlichen Spaltungsprozeß.

Für die Vorreinigung bringt man das Fett in einen mit Blei ausgekleideten Behälter aus Holz oder Eisen, der mit Rührgebläse und Dampfschlange versehen ist, und unterwirft es hier einer Waschung mit Schwefelsäure von  $60^{\circ}$  Bé (etwa 77 %  $H_2SO_4$ ), nachdem es vorher mit direktem Dampf auf eine durch seinen Charakter bestimmte Temperatur erhitzt ist. Die Menge der anzuwendenden Säure und die Dauer der Waschung sind ebenfalls von der Art des Spaltgutes abhängig und aus der folgenden Tabelle ersichtlich.

Vorreinigung der Fette zur Twitchellsplaltung.

	Temperatur des Fettes bei Be- ginn der Waschung ° Cels.	Zusatz von Schwefel- säure %	Dauer der Waschung Stunde	Bé-Grade des ab- gesetzten Säure- wassers
Leinöl . . . . .	20	$2\frac{1}{2}$	1	15
Kottonöl . . . . .	50	2	1	20
Palmkern- und Kokosöl . . . . .	50	$1\frac{1}{2}$	1	15
Talg . . . . .	55	$1\frac{1}{4}$	1	10
Abfallfett . . . . .	50	$1\frac{1}{4}$	1	10
Sesamöl . . . . .	30	$1\frac{1}{2}$	1	15
Erdnußöl . . . . .	30	$1\frac{1}{2}$	1	15

Nach der Waschung wird das abgesetzte Säurewasser abgelassen, das ebenfalls je nach Art des zu spaltenden Fettes  $10$ — $20^{\circ}$  Bé haben soll (s. Tabelle), während man das nunmehr zur Spaltung geeignete Fett in den Spaltbottich einbringt, d. h. in einen Behälter aus Holz, am besten aus Pitch-pine, dessen Stäbe durch Nut und Feder fest verbunden sind und der durch einen gut schließenden Deckel verschlossen werden kann. Der Bottich ist außerdem mit einer offenen Dampfschlange aus Messing oder Kupfer und einem Ablaßhahn für die erhaltenen Spaltungsprodukte (Glyzerin und Fettsäure) ausgestattet. Der Deckel enthält die für die Zuleitung von Fett, Wasser, Reaktiv und Chemikalien notwendigen Öffnungen.

In dem Spaltbottich wird das Fett zunächst mit 20—25 % Kondenswasser und 0,1 % Schwefelsäure vermischt und durch direkten Dampf zu lebhaftem Sieden gebracht. Alsdann fügt man das zuvor in der drei- bis vierfachen Menge Kondenswasser aufgelöste Reaktiv hinzu, und zwar bei sehr reinen Fetten  $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$  %, bei weniger reinen 1 % und bei ganz unreinen bis zu 3 % der Fettmasse, und läßt das Ganze 12—24 Stunden ununterbrochen in leichtem Sieden. Sobald das Fett 85—90 % freie Fettsäure aufweist, wird der Dampf abgestellt und während des Absitzens ein schwacher Dampfstrahl über die Oberfläche des Fettes geleitet, um den Luftzutritt und damit ein Nachdunkeln der Fettsäure zu verhindern. Das Glycerinwasser, das nicht über 5° Bé stark sein, also ungefähr 12—15 % Glycerin enthalten soll, wird in den dafür bestimmten Behälter abgelassen und die zurückbleibende Fettmasse einer zweiten Kochung unterworfen. Zu diesem Zweck werden nochmals, noch immer unter Luftabschluß, 10—15 % Kondenswasser hinzugegeben und das Ganze 10—14 Stunden kräftig durchgesotten. Der Fettsäuregehalt soll alsdann etwa 95 % betragen. Zur Neutralisation der noch vorhandenen freien Schwefelsäure fügt man zu dem Ganzen alsdann etwa 0,05 % Bariumkarbonat, das mit etwas Wasser angeschlämmt ist, läßt nochmals kurze Zeit durchkochen und prüft mit Methylorange auf völlige Neutralität. Das aus dieser zweiten Kochung erhaltene schwache Glycerinwasser II dient alsdann für eine folgende Spaltung als Wasseransatz. Die praktischen Glycerinausbeuten stimmen im wesentlichen mit denen des Autoklavenprozesses überein. Insonderheit werden auch hier bei Verwendung von Tran und Rizinusöl die theoretisch möglichen Ausbeuten bei weitem nicht erreicht.

Als Vorteile des Twitchellverfahrens sind bei guter Betriebssicherheit vor allem die geringen Anschaffungskosten der notwendigen Apparatur, die Verwendung lediglich von niedrig gespanntem Dampf, sowie die relativ geringen Spaltungskosten zu erwähnen, denen als besondere Nachteile aber die leicht eintretende Dunkelfärbung der erhaltenen Fettsäuren, die lange Spaltungsdauer (einschließlich der Vorreinigung etwa 48 Stunden) und die Notwendigkeit einer nächtlichen Beaufsichtigung zum wenigsten des Dampfkessels gegenüberstehen.

Nach Ablauf des DRP. 114 491 von Twitchell, das die Spaltung von Fetten und Ölen durch fettaromatische Sulfosäuren schützte, sind fettspaltende Reaktive der gleichen oder auch ähnlicher Art von verschiedenster Seite auf den Markt gebracht worden. Unter diesen ist besonders zu erwähnen der Pfeilring-Fettspalter (Vereinigte Chemische Werke Charlottenburg) und der Kontaktpalter (Sudfeldt & Co., Melle). Der erstere ist im wesentlichen mit dem alten Twitchellreaktiv identisch, nur wird an Stelle des dort verwandten Oleins gehärtete Rizinusölfettsäure bei Anwesenheit von Naphtalin der Sulfurierung unterworfen. Der Kontaktpalter wird durch Sulfurierung gewisser Erdöldestillate erhalten und besteht vornehmlich aus den durch einen besonderen Reinigungsprozeß von den unsulfurierten Kohlenwasserstoffen abgetrennten Sulfosäuren. Beide Fettspalter besitzen der

vorliegenden Literatur<sup>1)</sup> zufolge dem alten Twitchellreaktiv gegenüber wesentliche Vorzüge, indem einerseits die mit ihnen gewonnenen Fettsäuren eine hellere Färbung aufweisen, andererseits die Spaltungsdauer eine nicht unerhebliche Abkürzung erfahren soll.

Das fermentative oder enzymatische Fettspaltungsverfahren wurde der Technik durch Connstein, Hoyer und Wartenberg<sup>2)</sup> zugeführt und zur technischen Vollkommenheit ausgebildet. Bei ihren ausführlichen Arbeiten gingen diese drei Autoren von der bekannten Beobachtung aus, daß beim Zusammenreiben ölhaltiger Pflanzensamen mit Wasser durch Fermentwirkung eine hydrolytische Spaltung des Fettmoleküls in Glycerin und freie Fettsäure erfolgt. Bei der Nachprüfung dieser Angaben speziell am Rizinussamen konnten sie aber feststellen, daß in diesem Fall zur Auslösung der enzymatischen Fettspaltung eine gewisse Säurekonzentration erforderlich ist, die entweder vom Samen selbst im Verlauf einiger Tage erzeugt wird oder von vornherein künstlich herbeigeführt werden kann, und daß sich schließlich die Säure auch durch andere Aktivatoren, beispielsweise Mangansulfat ersetzen läßt. Das fettspaltende Enzym selbst, die Lipase, ist im Protoplasma des Samens enthalten, in Wasser unlöslich, aber bei gleichzeitiger Anwesenheit eines fetten Öles nicht wasserempfindlich und läßt sich daher in Form einer haltbaren Emulsion technisch darstellen. Die gebrauchsfertige Fermentemulsion oder kurz das Ferment besteht aus etwa 33 % Rizinusölsäure, 4 % Eiweißkörpern und 58 % Wasser. Seine Anwendung an Stelle des geschälten Rizinussamens, der ohne weiteres auch selbst zur Spaltung benutzt werden kann, ergibt besondere technische Vorteile, insonderheit eine nicht unbedeutende Verminderung der nach der Spaltung entstehenden sogenannten Mittelschicht.

Die praktische Ausführung der Fermentspaltung, die den Vereinigten Chemischen Werken in Charlottenburg durch DRP. 145 413 und 188 429 geschützt ist, zerfällt in drei Teile: den eigentlichen Spaltungsprozeß, die Trennung der erhaltenen Spaltprodukte und die Aufarbeitung der sogenannten Mittelschicht, die sich nach der Trennung in Form einer Emulsion zwischen Fettsäure und Glycerinwasser befindet. Als Spaltgefäß dient am besten ein eiserner, nach unten konisch zugespitzter Kessel, der mit Blei ausgekleidet und mit einer geschlossenen, verbleiten Heizschlange, sowie einer offenen Bleischlange für die Zuführung von Preßluft oder direktem Dampf versehen ist. Mehrere Hähne aus säurefestem Metall oder Steingut gestatten auch die seitliche Entnahme der einzelnen Flüssigkeitsschichten.

In diesem Spaltkessel wird das zu spaltende Fett mit 30—40 % Wasser (auf die Fettmenge berechnet) vereinigt und alsdann auf eine Temperatur gebracht, welche bei Ölen und leichtschmelzenden Fetten am besten gegen 23°, bei konsistenten Fetten oder Fettgemischen zweckmäßig 1—2° über dem jeweiligen Erstarrungspunkt liegt. Eine höhere Ansatztemperatur als 42° darf jedoch nicht in Anwendung kommen,

<sup>1)</sup> Seifensiederzeitung 1913, Nr. 21 und 44; 1914, Nr. 12 u. a.

<sup>2)</sup> Ber. d. Deutsch. Chem. Gesellsch. 1902, 35, 3988; 1904, 37, 1441. Ergebn. d. Physiol. 1904 8, I. 194. — Zeitschr. f. physiol. Chem. 1907, 50, 414.



da das Ferment sonst bei der während der Spaltung auftretenden Temperatursteigerung, die in der Regel 2—3° ausmacht, seine spaltende Eigenschaft verliert. Nach dem die Gesamtmasse durch Einblasen von Luft möglichst innig durchmischt ist, trägt man in die entstandene Emulsion den in wenig heißem Wasser gelösten Aktivator, in der Regel Mangansulfat, in einer Menge von 0,2 % des Fettansatzes und das Ferment ein. Die Fermentmenge ist je nach der Art des zur Spaltung kommenden Fettes verschieden und beträgt für Leinöl 4—5 %, Kottonöl 6—7 %, Palmkern- und Kokosöl etwa 8 % und schließlich für talgreiche Fettmischungen 8—10 % des Fettansatzes. Nunmehr wird das Ganze nochmals 15—20 Minuten lang mit Luft innig durchmischt und dann sich selbst überlassen. Durch ein kurzes zeitweiliges Einblasen von Luft ist lediglich der Emulsionszustand während der selbsttätig verlaufenden Spaltung aufrecht zu erhalten. Der Spaltungsgrad beträgt gewöhnlich nach 24 Stunden 80 %, nach 48 Stunden 85—90 % freie Fettsäure.

Zur Trennung des fertig gespaltenen Ansatzes wird das Ganze alsdann mit indirektem Dampf auf etwa 80° C erwärmt und mit 0,2—0,3 % Schwefelsäure von 66° Bé, die zuvor mit der halben Gewichtsmenge Wasser verdünnt ist, verrührt. Hierdurch wird eine fast vollkommene Trennung der Emulsion ermöglicht, die, nunmehr der Ruhe überlassen, drei verschiedenen Schichten bildet, indem sich oben die völlig klare, wasserfreie Fettsäure, unten das gebildete Glycerinwasser abscheidet und zwischen beiden die bereits erwähnte, emulsionsartige Mittelschicht bestehen bleibt. Schon nach 2—3 Stunden läßt sich die Hauptmenge des Glycerinwassers abziehen, nach etwa 12 Stunden beträgt die Mittelschicht bei einem ungefähren Fettsäuregehalt von 33 % nur noch etwa 2—3 % vom Fettansatz. Nunmehr werden Fettsäure und Glycerinwasser durch die geeigneten Hähne möglichst quantitativ abgezogen, während man die Mittelschicht zuletzt durch den unteren Entleerungshahn in ein kleineres Gefäß ablaufen läßt. Hier scheiden sich in der Regel noch weitere Mengen Glycerinwasser ab, nach deren Abtrennung man schließlich die verbleibende Gesamtmasse mit etwa dem gleichen Volumen heißen Wassers durchwäscht, nach dessen Entfernung man die verbleibende, durch Eiweißteile verunreinigte Wasser-Fettemulsion direkt auf Seife verarbeitet.

Die Kosten des Verfahrens werden im wesentlichen durch die Kosten des Fermentes bedingt, dessen Preisstellung vom Preise des Rizinus-samens abhängig ist.

Als Vorteil des Verfahrens ergibt sich die Tatsache, daß die erhaltenen Fettsäuren infolge der für den Spaltungsprozeß notwendigen, niedrigen Temperatur von besonders heller Farbe sind, und daß die Apparatur selbst aus dem gleichen Grunde einer nur geringen Abnutzung unterliegt. Daneben ist dann weiter der geringe Dampfverbrauch hervorzuheben, den das Verfahren benötigt. Als Nachteil ist demgegenüber, vom Kostenpunkt abgesehen, lediglich die gesonderte Verarbeitung der entstehenden Mittelschicht zu nennen, und daneben vielleicht die Tatsache, daß in das entstehende Glycerinwasser Eiweißstoffe übergehen, die nicht immer leicht zu entfernen sind. Für

höher schmelzende Fette wie Talg und Palmöl ist das Verfahren an sich weniger geeignet, da beide bei der für die Fermentwirkung günstigsten Temperatur eine genügende Emulsionierung nicht gestatten; für alle übrigen Fette darf es aber durchaus empfohlen werden. Weitere Einzelheiten des Verfahrens sind aus den nachstehenden Hilfstabellen ersichtlich.

### Hilfstabellen für die fermentative Fettspaltung.

#### I. Spaltungsansätze einiger Fett- und Ölsorten.

Fettart	Notwendige Menge von			Ansatz- Temperatur ° Cels. <sup>3)</sup>	Erreichte Spalthöhe %
	% Fer- ment <sup>1)</sup>	% Man- gansulfat	% Wasser <sup>2)</sup>		
Leinöl . . . . .	5	0,2	25—30	22—23	90
Rüböl . . . . .	7	0,2	25—30	22—23	88
Bohnenöl . . . . .	6—7	0,2	25—30	22—23	88
Sesamöl . . . . .	7	0,2	25—30	22—23	88
Cottonöl . . . . .	8	0,2	25—30	25—28	85—90
Rizinusöl . . . . .	10	0,2	25—30	28—29	86—88
Erdnußöl . . . . .	8	0,2	25—30	26—27	90—92
Kokosöl . . . . .	9	0,2	25—30	30 *)	88
Kernöl . . . . .	8—9	0,2	25—30	30 *)	85—88
Talg . . . . .	10	0,2	25—30	42	85
Talg und Kokosöl $\frac{3}{4} + \frac{1}{4}$	10	0,2	25—30	40	85—88
Palmöl . . . . .	9	0,2	25—30	33—34	90
Tran . . . . .	8	0,2	25—30	26—27	82—85
Olivenöl . . . . .	7	0,2	25—30	22—23	90
Sulfuröl . . . . .	8	0,2	25—30	25—28	85—86

\*) Im Sommer etwas weniger.

#### II. Tabelle des Glyzeringehaltes fermentativer Glyzerinwässer bei 15°.

(Zur Trennung ist 0,3 % Schwefelsäure zu verwenden.)

Spez. Gewicht	Glyzerin %	Spez. Gewicht	Glyzerin %	Spez. Gewicht	Glyzerin %
1,014	1	1,039	11	1,066	21
1,017	2	1,042	12	1,068	22
1,019	3	1,044	13	1,071	23
1,022	4	1,047	14	1,074	24
1,024	5	1,049	15	1,077	25
1,027	6	1,052	16	1,079	26
1,029	7	1,055	17	1,082	27
1,032	8	1,058	18	1,085	28
1,034	9	1,060	19	1,088	29
1,037	10	1,063	20	1,090	30

<sup>1)</sup> Will man in möglichst kurzer Zeit hohe Spaltgrade erreichen, so verwendet man bis zu 2% mehr Ferment.

<sup>2)</sup> Besitzt das Spaltgemisch eine zu hohe Temperatur, so erhöht man den Wassergehalt bis zu 85%, und eventl. sogar auf 40%, erhält aber dann dünnere Glyzerinwässer und arbeitet dadurch unrationeller.

<sup>3)</sup> Der Fettansatz wird zunächst um etwa 10° höher erwärmt als vorgeschrieben, da bei dem Zusatz des für die Spaltung notwendigen Wassers eine Abkühlung um etwa 10° eintritt.



Das nach seinem Erfinder P. Krebitz in München meist als Krebitz-Verfahren bezeichnete Kalkverseifungsverfahren (DRP. 155 108) greift seinem Wesen nach auf die ältesten Methoden der Fettverseifung mit gelöschtem Kalk zurück, indem man zunächst eine Kalkseife herstellt. Hierdurch wird das in den Fetten enthaltene Glycerin in verhältnismäßig reiner Form frei. Die vom Glycerin befreite Kalkseife wird sodann weiter mit Soda zu einer wasserlöslichen Natronseife unter gleichzeitiger Bildung von Kalziumkarbonat umgesetzt. Das Verfahren ist heute auch in bezug auf seine mechanische Durchführung technisch so weit durchgebildet, daß es von der Seifenindustrie gern bevorzugt wird, namentlich, da die durch die Umsetzung der Kalkseife mit Soda gewonnenen Kernseifen in besonders heller Farbe ausfallen. Durch Umsetzung der Kalkseife mit Mineralsäuren kann man selbstverständlich auch freie Fettsäuren erhalten. Wenn dies Verfahren der Fettspaltung in Glycerin und Fettsäuren, im ganzen betrachtet, sicher auch nicht billig erscheint, sind andererseits doch die Vorteile, die sich aus seiner Anwendung beispielsweise bei der Verarbeitung von Tran auf geruchlose Tranfettsäuren ergeben, in Anbetracht der nahezu quantitativen Glycerinausbeute sowie des hohen Spaltungsgrades der Fettsäuren selbst keineswegs zu unterschätzen.

Das Krebitzsche Verseifungsverfahren beruht auf der Tatsache, daß sich mit Alkalien oder Erdalkalien emulgierte Fette in der Ruhe leicht verseifen. Zu seiner Durchführung wird das zur Verseifung kommende Fett in einen eisernen, gut isolierten, nicht über 90 cm hohen, flachen Behälter von doppeltem Fassungsvermögen eingebracht, aufgeschmolzen und sodann mit der für die Verseifung benötigten Menge Kalkmilch versetzt, die ihrerseits aus einem Teil gebrannten Kalk und 3—3½ Teilen Kondenswasser angemacht wird. Bei Berechnung des Kalkes soll ein Überschuß von etwa 4 % der theoretisch notwendigen Menge Berücksichtigung finden. Nunmehr wird das Ganze mittels direkten Dampfes auf 98—100° erwärmt, innig durchmischt und alsdann gut zugedeckt und, nach außen hin durch Säcke und Matratzen isoliert, 8—10 Stunden der Ruhe überlassen. Die Reaktion setzt je nach Art des Fettansatzes innerhalb der ersten ½—2 Stunden ein und ist nach Verlauf der oben genannten Zeit beendet. Die Temperatur des Ansatzes steigt vielfach durch Selbsterhitzung um 2—3° C. Die entstandene, fast trockene, poröse Kalkseife, die das während der Verseifung frei gewordene Glycerin mechanisch aufgesaugt enthält, wird nunmehr ausgebracht und in einer Spezialmühle zu einer grießförmigen Masse vermahlen. Diese gelangt mit Hilfe eines Becherwerkes in den Entglyzerierungsturm, einen dünnwandigen, eisernen Zylinder, in dem die Glyzeringewinnung nach dem Prinzip der systematischen Auslaugung automatisch vor sich geht. In der Regel werden 95 % der theoretischen Glycerinausbeute gewonnen; die ersten Glycerinwässer haben in ihrer Gesamtheit meist 10—12 % (4° Bé), bei Verwendung von Kokos- und Palmkernöl 15—18 % (5°—6° Bé) Glycerin Gehalt und werden entsprechend aufgearbeitet, während die späteren, schwächeren Waschwässer am besten zum Auswaschen weiterer Fa-

brikationschargen verwendet werden. Die vom Glyzerin befreite Kalkseife wird durch ein am Boden des Turmes befindliches Mannloch diekt oder mit Hilfe eines Becherwerkes und einer Transportschnecke in einen Seifenkessel gebracht, in dem ihre Umsetzung mit Soda zu Natronseife stattfindet. Wie oben angedeutet, kann die Kalkseife aber auch in einem besonderen Behälter durch Behandlung mit der berechneten Menge Mineralsäure in freie Fettsäure übergeführt werden.

Für die Umsetzung in Natronseife verwendet man am besten eine salzhaltige Sodalösung, welche 18—20 % mehr als die theoretisch notwendige Sodamenge in der doppelten Menge Wasser und 5 % des Fettansatzes an Gewerbesalz enthält. Nachdem diese Lösung in dem Seifenkessel, dessen Fassungsraum etwa das Dreifache des Fettansatzes betragen soll, zum Kochen gebracht ist, wird die glyzerinfreie Kalkseife über einen Streutrichter langsam eingestreut. Während die Masse weiter siedet, geht die Umsetzung ohne jede stürmische Reaktion meist in 2—3 Stunden zu Ende. Sobald Kalkseifenteilchen in der kochenden Masse nicht mehr sichtbar sind, wird die Natronseife völlig ausgesalzen und alsdann einer etwa zwölfstündigen Ruhe überlassen. Die Unterlauge von 19—20° Bé und der Kalziumkarbonatschlamm haben sich alsdann abgesetzt und werden beide in besondere Behälter abgelassen oder ausgepumpt. Der Kalkschlamm wird mit heißem Wasser übersprengt und gegebenenfalls unter Zusatz von etwas Ätzlauge soweit verdünnt, daß sich die in ihm noch befindliche Natronseife zu einem dünnen, nicht zu zähen Seifenleim auflösen kann. Alsdann wird der Kalk mit Hilfe einer Spezialfilterpresse (A. L. G. Dehne in Halle a. S.) abfiltriert und mit heißem Wasser ausgelaugt. Er hinterbleibt alsdann in Form trockner Kuchen, welche höchstens noch 1 % Seife enthalten sollen, und unter Umständen wieder gebrannt und neu verwendet werden können. Die salzhaltige Unterlauge wird nach dem Absetzen des Kalkes entweder mit Harz, Olein und dergleichen ausgestochen, oder nach dem Eindampfen auf 24° Bé wieder zum Auflösen der für den nächsten Sud notwendigen Sodamenge verwendet.

Der im Kessel verbliebene Kern wird, unter Zusatz von etwas Ätzlauge, in der üblichen Weise verschliffen und fertig gemacht.

Die Kosten der Kalkspaltung betrugen vor dem Kriege nach Krebitz für 100 kg Fett ausschließlich Amortisation und Verzinsung der Anlage 1,15—1,20 Mk., einschließlich dieser beiden Posten rund 1,50 Mk., einen Betrieb normaler Größe vorausgesetzt.

Die Umsetzung der Kalkseife mit Kaliumkarbonat zu Schmierseife bietet Schwierigkeiten. Es ist dies in gewissem Sinne ein Nachteil des Verfahrens, der aber weitgehend dadurch aufgewogen wird, daß die nach dem Krebitzverfahren hergestellten Natronseifen, wie schon erwähnt, von außerordentlich schöner Farbe sind und sich demnach insonderheit auch zur Herstellung von Feinseifen eignen, und daß weiter das fast quantitativ gewonnene Glyzerinwasser nach dem Eindampfen ohne besondere Reinigung ein gutes Rohglyzerin ergibt. Die Beseitigung des abfallenden Kalziumkarbonats bietet in Form der festgepreßten Kuchen heute kaum besondere Schwierigkeiten.

Die technischen Fettspaltungsverfahren führen nach den obigen Ausführungen also entweder zu Glycerin und Fettsäuren, oder ebenso wie die direkte Verseifung zu Glycerin und Seifen. Im folgenden sollen nun zunächst diese beiden letztgenannten Produkte einer weiteren Besprechung unterzogen werden.

**Verarbeitung und Analyse des Glycerins.** Die bei den vorbesprochenen Fettspaltungsverfahren gewonnenen, meist 4—6° Bé starken Glycerinwässer sind je nach Art der angewandten Methode und der Natur des Fettansatzes entsprechend mehr oder weniger milchig getrübt. In der Regel enthalten sie alle noch im Fett vorhanden gewesenen Eiweißstoffe, fein verteilte Fettsäuren bzw. deren Kalksalze (Krebitzverfahren) und die während und unmittelbar nach der Spaltung angewandten Chemikalien. Durch mehrstündige Ruhe der Glycerinwässer kann bereits der größte Teil der emulgierten Fettsäuren zum Absitzen gebracht und entfernt werden. Ist Schwefelsäure vorhanden, so wird das Glycerinwasser alsdann durch Kalkwasser oder Kalkmilch in der Siedehitze neutralisiert, bis es Lackmuspapier nicht mehr rötet. Hierbei scheiden sich gleichzeitig mit dem größten Teile des gebildeten Kalziumsulfats auch die Eiweißstoffe und die letzten Reste der Fettsäuren in Form ihrer Kalksalze als Schaum auf der Oberfläche ab, der mit durchlöcherten Schöpfern entfernt werden kann. Das Kochen wird fortgesetzt, bis das Wasser vollständig geklärt ist. Alsdann werden die Kalksalze abfiltriert, das schwach alkalische Glycerinwasser durch Zusatz von wenig Schwefelsäure unter Zuhilfenahme von Phenolphthalein als Indikator neutralisiert, mit 1—2 % Knochenschwamm oder Zyanschwamm nochmals erwärmt und schließlich durch eine Filterpresse gedrückt. Das nunmehr klare Filtrat wird alsdann am besten in geeigneten Vakuumverdampfungsapparaten auf 28° Bé (1,240) konzentriert, ohne daß bei der Verdampfung des Wassers unter 100° im Vakuum Glycerinverluste in Erscheinung treten. Das Eindampfen in offenen Pfannen mit indirektem Dampf empfiehlt sich nur bis zu einem gewissen Grade, da das Glycerin mit den Wasserdämpfen flüchtig ist, sobald eine Konzentration von 15° Bé erreicht ist.

Durch die vorbeschriebene Konzentration erhält man ein mit Gips gesättigtes Rohglycerin; um denselben ganz zu vermeiden, behandelt man am besten schon das mit Kalkmilch versetzte klar, filtrierte Glycerinwasser nacheinander mit Barythydrat und mit Oxalsäure. Das alsdann filtrierte Glycerinwasser ergibt nunmehr nach seiner Konzentration ein Rohglycerin mit nur 0,2—0,5 % Aschengehalt. Waren sehr unreine Fette verarbeitet, so empfiehlt sich außerdem noch eine Behandlung mit schwefelsaurer Tonerde zur Entfernung speziell auch der organischen Verunreinigungen (Eiweißstoffe u. dgl.).

Je nach der Verseifungsart unterscheidet man im Handel drei Arten von Rohglycerin.

1. Das Saponifikatglycerin, das bei der Fettspaltung im Autoklaven oder nach dem Twitchellschen und fermentativen Verfahren gewonnen wird. Es ist hellgelb bis dunkelgelb gefärbt, besitzt einen

rein süßen Geschmack, nicht mehr als 0,5 % Asche und höchstens 1 % nichtflüchtige organische Substanz. Das spezifische Gewicht beträgt 1,240 oder 28° Bé, der Glyzeringehalt demnach etwa 90 %. Der Siedepunkt liegt konstant bei 138°.

2. Das Destillationsglyzerin, das bei der „sauren Verseifung“ gewonnen wird und meist dunkel gefärbt und schwer entfärbbar ist. Der Geschmack ist scharf adstringierend, der Aschegehalt beträgt vielfach 3,5 %, der Glyzeringehalt 80—85 %. Das spezifische Gewicht ist ebenfalls 1,240, der Siedepunkt liegt jedoch selten über 128°.

3. Das Laugenglyzerin, das nach besonderen Verfahren aus den Seifenunterlaugen gewonnen wird, meist stark verunreinigt und daher weniger wertvoll ist als die besprochenen Arten. Im Gegensatz zu diesen ist sein Verwendungsgebiet in rohem Zustand eng begrenzt, in der Regel kann es nur nach vorheriger Destillation Verwertung finden.

Die Weiterverarbeitung und Veredelung des Rohglyzerins kann in zweierlei Weise geschehen, entweder durch eine Raffination mittels entfärbender Substanzen oder durch Destillation, die unter gewöhnlichem Druck oder besser im Vakuum durchgeführt wird. Durch das Raffinationsverfahren lassen sich im allgemeinen nur die Saponifikatglyzerine aufbessern. Zu diesem Zweck behandelt man dieselben mit fein gemahlener, möglichst eisenfreier Blutkohle und filtriert. Den günstigsten Effekt erzielt man jedoch, wenn man das etwa 80° heiße Glyzerin nach dem Gegenstromprinzip besonders konstruierte Kolonnenapparate durchfließen läßt, die mit Filtern aus Knochenkohle versehen sind. Die Knochenkohle besitzt ein großes Absorptionsvermögen für färbende und riechende Substanzen, so daß man auf diese Weise ein völlig farbloses und fast geruchfreies Glyzerin erzeugen kann. Ein Nachteil des Verfahrens besteht allerdings in der lästigen Aufarbeitung der verbrauchten Kohlefilter. Infolgedessen wird das Glyzerin vielfach auch in einem mit Rührwerk versehenen Gefäß bei 100° mit Entfärbungspulvern behandelt, die besonders wirksam sind, wenn sie vor ihrer Anwendung mit Salzsäure extrahiert, gut ausgewaschen und getrocknet wurden. Im Handel unterscheidet man je nach dem Aussehen Ia, IIa und IIIa Raffinate, die ersteren sind gewöhnlich völlig wasserhell, die letzteren gelblich bis tiefgelb gefärbt.

Die vollkommenste Reinigung des Rohglyzerins geschieht durch die Destillation mit überhitztem Wasserdampf unter gewöhnlichem Druck oder besser im Vakuum. Die Anwendung des letzteren bietet besondere Vorteile, weil die Destillation bei niedrigerer Temperatur vorgenommen werden kann und infolgedessen eine stärkere Zersetzung des Glyzerins vermieden wird. Daneben können die Destillate selbst in höherer Konzentration, vielfach sogar ganz wasserfrei und in erheblich kürzerer Zeit gewonnen werden als bei der Destillation unter gewöhnlichem Druck. Die Apparatur ist dem Spezialzweck entsprechend besonders ausgebildet.

Während die raffinierten Saponifikatglyzerine sowohl für technische und kosmetische, als auch für Genußzwecke eine vielfache Verwendung finden, und zwar insonderheit in der Textil-, Tinten-, Papier- und

Farbenindustrie, Walzenmassen- und Hektographenfabrikation, Lederindustrie, Wein- und Likörfabrikation, werden die Destillate fast ausschließlich zur Herstellung von Sprengstoffen, insonderheit Dynamit benutzt. Das sogenannte Dynamitglyzerin ist in der Regel einmal destilliertes Glyzerin vom spezifischen Gewicht nicht unter 1,262 bei 15,5° C, von neutraler Reaktion und mit nur unbedeutendem Aschengehalt. Die Farbe darf gelblich sein.

Das chemisch reine Glyzerin wird in den meisten Fällen durch doppelte Destillation gewonnen und vielfach auch einer abermaligen Behandlung mit Tierkohle unterworfen. Es ist farb- und geruchlos, besitzt rein süßen Geschmack und ist fast völlig frei von Verunreinigungen. Der durch das deutsche Arzneibuch beanspruchte Reinheitsgrad stellt die höchst erreichbare Reinheitsgrenze dar.

Aus der nachfolgenden Tabelle ist das spezifische Gewicht des reinen Handelsglyzerins, bei verschiedenem Wassergehalt, auch bezogen auf Bé-Grade zu ersehen.

Wasser %	Spez. Gewicht	Grad Bé	Wasser %	Spez. Gewicht	Grad Bé
0,0	1,2640	31,2	11,0	1,2350	28,6
0,5	1,2625	31,0	11,5	1,2335	28,4
1,0	1,2612	30,9	12,0	1,2322	28,3
1,5	1,2600	30,8	12,5	1,2307	28,2
2,0	1,2585	30,7	13,0	1,2295	28,0
2,5	1,2575	30,6	13,5	1,2280	27,8
3,0	1,2560	30,4	14,0	1,2270	27,7
3,5	1,2545	30,3	14,5	1,2255	27,6
4,0	1,2532	30,2	15,0	1,2242	27,4
4,5	1,2520	30,1	15,5	1,2230	27,3
5,0	1,2505	30,0	16,0	1,2217	27,2
5,5	1,2490	29,9	16,5	1,2202	27,0
6,0	1,2480	29,8	17,0	1,2190	26,9
6,5	1,2465	29,7	17,5	1,2177	26,8
7,0	1,2455	29,6	18,0	1,2165	26,7
7,5	1,2440	29,5	18,5	1,2150	26,5
8,0	1,2427	29,3	19,0	1,2137	26,4
8,5	1,2412	29,2	19,5	1,2125	26,3
9,0	1,2400	29,0	20,0	1,2112	26,2
9,5	1,2390	28,9	20,5	1,2100	26,0
10,0	1,2375	28,8	21,0	1,2085	25,9
10,5	1,2362	28,7			

Für die Untersuchung des Glyzerins bzw. glyzerinhaltiger Flüssigkeiten ist es von Bedeutung, daß alle organischen Verunreinigungen des Rohglyzerins, soweit sie sich aus der Gewinnungsweise selbst ergeben, durch Bleiessig gefällt werden. Hierdurch ist die Möglichkeit geboten, allein aus der Menge des Niederschlags mit Bleiessig einen Anhalt für die Herkunft des zur Untersuchung stehenden Produktes zu gewinnen. Die Untersuchung selbst geschieht am besten entsprechend den Vereinbarungen des Verbandes der Seifenfabrikanten Deutschlands<sup>1)</sup> entweder nach dem Azetinverfahren oder nach dem

<sup>1)</sup> Vgl. Einheitsmethoden zur Untersuchung von Fetten, Ölen, Seifen und Glyzerinen. Herausg. v. Verb. d. Seifenfabrik. Deutschl. Berlin 1910.



**Bichromatverfahren.** Von beiden wird das letztgenannte bevorzugt, besonders da auch die deutsche Glyzerinfabrikanten-Konvention ihren Verkaufsanalysen die nach dem Bichromatverfahren erhaltenen Zahlen zugrunde legt. Die Ausführung der Analyse geschieht in folgender Weise:

10—20 g Glyzerinwasser, welche aber keinesfalls mehr als 2 g Reinglyzerin enthalten dürfen, werden in einem geeigneten Wägegläschen genau abgewogen und ohne Verlust in einen etwa 200 ccm fassenden Meßkolben gebracht und mit verdünnter Essigsäure nahezu neutralisiert; eine Ansäuerung der Mischung ist unbedingt zu vermeiden. Hierauf wird mit destilliertem Wasser auf ein Volumen von etwa 50 ccm verdünnt und nach und nach Bleiessig zugesetzt, bis schließlich nach einigem Stehenlassen der Reaktionsflüssigkeit ein letzter Tropfen des Bleiessigs keinen Niederschlag mehr erzeugt. Man läßt dann etwa eine halbe Stunde stehen und füllt das Gemisch auf 200 ccm, also bis zur Marke auf unter Berücksichtigung der Temperatur von 15° C.

Von der gut durchgeschüttelten Gesamtflüssigkeit wird durch ein trockenes Filter etwas abfiltriert.

20 ccm dieses Filtrates werden nun in einen Erlenmeyer-Kolben von etwa 300 ccm Inhalt gebracht und in nachstehender Reihenfolge und in kleinen Portionen zugesetzt:

1. 30 ccm destilliertes Wasser,
2. 30 ccm verdünnter Schwefelsäure, die durch Verdünnen von 100 ccm konzentrierter Schwefelsäure mit 100 ccm Wasser bereitet wird,
3. 25 ccm starke Kaliumbichromatlösung, im Liter 74,86 g Kaliumbichromat und 150 ccm konzentrierte Schwefelsäure enthaltend. Die drei Flüssigkeiten werden aus einer Bürette mit Glashahn unter Berücksichtigung des Nachlaufenlassens von 2 Minuten abgelassen.

Dieses Gemisch wird nun 2 Stunden lang in ein siedendes Wasserbad eingehängt, wobei der Kolben mit einem kleinen Trichter zu bedecken ist.

Nach dem Erkalten des Reaktionsgemisches wird es mit einer genau eingestellten Eisenoxydul-Ammonsulfatlösung (Mohrsches Salz) zurücktitriert, bis also ein Tropfen des ersteren mit einem Tropfen roter Blutlaugensalzlösung (1 : 1000) deutlich sichtbare Bläuung zeigt. Die Eisenoxydul-Ammonsulfatlösung soll im Liter 240 g Eisenoxydul-Ammonsulfat und 100 ccm konzentrierte Schwefelsäure enthalten.

Die Ausrechnung der Analyse ergibt sich hiernach sehr einfach wie folgt:

Sind z. B. zum Zurücktitrieren der oxydierten Flüssigkeit bzw. der darin im Überschuß vorhandenen starken Bichromatlösung 40 ccm der Eisenlösung verbraucht worden, so entsprechen diese  $40 \times 0,4 = 16$  ccm starker Bichromatlösung. Werden diese nun von den von vornherein zugesetzten 25 ccm derselben abgezogen, so wurden  $25 - 16 = 9$  ccm Bichromatlösung zur Oxydation des vorhanden gewesenen Glyzerins



in Kohlensäure und Wasser benötigt, welche  $9 \times 0,01 = 0,09$  g Glycerin entsprechen. Diese Menge ist in 10 % des zu untersuchenden Glycerinwassers enthalten, d. h. dieses selbst enthält 4,5 % Reinglycerin.

Die Bichromatmethode ist jedoch nicht anwendbar, wenn die Untersuchungsobjekte etwa Zucker, ätherische Öle, bzw. sonstige oxydierbare, durch Bleiessig nicht fällbare Stoffe beigemischt enthalten. In solchen Fällen sind genau gewogene Mengen der Wässer im Vakuum einzudampfen und die Konzentrate nach dem Azetinverfahren zu untersuchen. Dasselbe wird in der folgenden Weise ausgeführt:

Von den fraglichen Glycerinflüssigkeiten wägt man im Wägegläschen 15 g genau ab, säuert sie ganz schwach mit Essigsäure an, erwärmt etwas und filtriert durch ein angenäßtes Filter in einen inkl. Hals etwa 30 cm hohen Rundkolben, dessen Bauch etwa 150 ccm Wasser faßt und dessen Hals etwa 20 cm lang ist und etwa 3,5 cm lichte Weite zeigt. Das Filter wird mit etwas warmem, destillierten Wasser nachgewaschen und die nun vielleicht 30—40 g betragende Flüssigkeit unter Vakuum eingedampft, indem man besagten Rundkolben einfach schräg im kochenden Wasserbade befestigt und an eine Luftpumpe anschließt. Durch Drehen des Kolbens verjagt man nach und nach auch das in den oberen Teilen desselben anfangs kondensierte Wasser und hat nach kurzer Zeit ein Konzentrat, das man im selben Kolben direkt der Azetylierung unterwerfen kann. Dies geschieht nach dem Einwiegen von mindestens 10 g Essigsäureanhydrid und 3,5—4 g geschmolzenem und gepulvertem Natriumazetat. Die Öffnung und der oberste Teil des Kolbenhalses werden nun innen sehr gut trocken gewischt und mittels eines gut schließenden Gummistopfens luftdicht an einen Rückflußkühler angeschlossen, nachdem man vorher direkt über dem Gummistopfen eine dicke Manschette von Fließpapier angebracht hat. Diese hat den Zweck, das an den äußeren Teilen des Kühlers aus der Feuchtigkeit der Zimmerluft gebildete Kondenswasser aufzufangen und so den heißen Kolben vor dem Zerspringen zu schützen. Ist der Rückflußkühler an die Wasserleitung angeschlossen, so erhitzt man den auf einem Drahtnetz mit Asbesteinlage stehenden Azetylierungskolben mit dem Bunsenbrenner. Anfangs schwenkt man den Kolben öfter, bis vollkommene Lösung und gleichmäßiges Sieden seines Inhaltes eingetreten ist, und erhitzt so stark, daß die Destillate bis zur Öffnung des Rückflußkühlers gelangen. Hierdurch werden die beim Einfüllen der zu untersuchenden Glycerinflüssigkeit etwa an die innere Halswandung des Kolbens gespritzten Teilchen in den Kolbenbauch hinuntergewaschen. Dann dreht man die Gasflamme so weit herunter, daß der Kolbeninhalt nur ganz schwach siedet. Man schützt die kleingeschraubte Flamme vor Luftzug und läßt, vom Beginn des Siedens an gerechnet, eine Stunde lang kochen. Alsdann läßt man den Kolben genügend abkühlen, füllt durch den Rückflußkühler hindurch 50 ccm destilliertes Wasser ein, schwenkt um und erwärmt unter dem Rückflußkühler den Kolben nochmals mit der Gasflamme (aber nicht bis zum Kochen) so lange, bis sich die schwerlöslichen öligen Tropfen des jetzt vorhandenen Triazetins vollkommen gelöst haben, zieht den Kolben

vom Rückflußkühler ab, kühlt ihn in Wasser bis auf lauwarm herunter und filtriert den Inhalt durch ein vorher angenäßtes Papierfilter in eine tiefe Porzellanschale von etwa 23—24 cm Durchmesser. Das Filter wird natürlich sehr gut nachgewaschen und das ganze Filtrat nach Zusatz von Phenolphthalein mit einer möglichst karbonatfreien, etwa 2—3 %igen Natronlauge genau neutralisiert, und zwar in der Weise, daß eine auch nach einer Viertelstunde noch stehen bleibende minimale Rosafärbung sichtbar bleibt. Hierauf setzt man genau 25 ccm einer etwa 20 %igen möglichst karbonatfreien Natronlauge hinzu und setzt die Schale auf einen großen Brenner, um sie etwa eine halbe Stunde lang bis zum schwachen Kochen zu erhitzen, bzw. das Triazetin zu verseifen. Alsdann wird der Schaleninhalt kochend heiß mit genau gemessenen Mengen Normalsalzsäure übertitriert und nach dem Erkalten der Flüssigkeit mit Normallauge zurücktitriert.

Neben dem Reinglyzeringehalt ist für den Handel insonderheit mit Rohglyzerin ferner von Bedeutung:

1. Die Bestimmung des spezifischen Gewichtes, das am besten mit der Mohr-Westphalschen Wage bei 15° ermittelt wird.

2. Die Bestimmung des Aschengehaltes. Man erwärmt 3—4 g Rohglyzerin im Platin- oder Porzellantigel auf einer Asbestplatte vorsichtig, bis das Wasser und schließlich auch das Glyzerin verdampft ist. Hierauf wird stärker erhitzt und schließlich geglüht. Die meist aus Kalk-, Eisen-, Zink- und Magnesiaverbindungen bestehende Asche wird nach Verbrennung der ausgeschiedenen Kohle in der üblichen Weise zur Wägung gebracht.

Von einer gewissen Bedeutung ist auch die Bestimmung des Destillationseffektes und der Rückstandsbildung nach Heller. Der Gang dieser Methode ist der folgende:

10 g Glyzerin werden in ein genau gewogenes Rundkölbchen mit weitem Halse (etwa 100 ccm Wasserinhalt) genau eingewogen und dessen Öffnung mit einem zweimal durchbohrten Korkstopfen versehen. Durch die eine Bohrung führt man ein zu einer feinen Spitze ausgezogenes Glasröhrchen von etwa 4 mm Durchmesser so ein, daß dessen Spitze in einigem Abstand davon auf die Oberfläche des eingewogenen Glyzerins gerichtet ist. Die zweite Bohrung erhält ein nur etwa 1 cm in den Kolbenhals hineinreichendes Abzugsrohr von etwa 7 mm Durchmesser, welches nach einer kleinen Vorlage, U-Rohr oder dergleichen hinüberleitet und luftdicht angeschlossen zur Wasserstrahlpumpe führt. Man evakuiert zunächst den Apparat durch Öffnen der Wasserstrahlpumpe, wobei das spitz ausgezogene Glasröhrchen durch aufgesetzten Schlauch und scharf angezogene Klemmschraube zunächst verschlossen bleibt. Sodann öffnet man die Klemmschraube ein wenig und saugt so unter dauerndem Vakuum durch das erste Röhrchen einen Luftstrom, welcher auf das Glyzerin im Kölbchen bläst und erst Wasser und dann Glyzerin mit sich fortführt, sobald das Kölbchen in einem Luftbade entsprechend erhitzt wird. Nachdem die Hauptmenge des Destillates übergegangen ist, hinterbleibt schließlich ein nicht mehr beweglicher Rückstand im Kölbchen, welcher aber noch etwas Glyzerin

mechanisch einschließt. In diesem Stadium unterbricht man die Destillation, läßt etwas erkalten und gießt etwa 15 ccm destilliertes Wasser in das Kölbchen, um damit den Rückstand wieder zu lösen. Hierauf destilliert man in bisheriger Weise von neuem, wobei die letzten Spuren Glyzerin mit übergehen, bis zur Trockne.

Der nun erhaltene fast pulverige Rückstand wird gewogen und ist der Destillationsrückstand des Glyzerins, welcher nach Abzug der erhaltenen anorganischen Aschenmenge zugleich den organischen Rückstand des Glyzerins (Teere usw.) anzeigt. Der Gewichtsverlust des Kölbchens inkl. Beschickung, abzüglich des separat bestimmten Wassers, ist die durch Destillation erhältliche Maximalmenge Reinglyzerin aus dem zur Untersuchung abgewogenen Rohglyzerin.

Auf diesem Wege ist man also in der Lage, festzustellen, nicht nur wieviel Glyzerin, Wasser, Asche und organische Verunreinigungen die Ware enthält, sondern auch wie sie sich im Destillationsgange verhält, und wieviel Destillationsrückstand sie mindestens ergibt.

Chemisch reines Glyzerin soll völlig geruchlos sein und darf auf Zusatz von Ammoniak, Ammoniumoxalat sowie Silbernitrat in salpetersaurer Lösung keine Trübung geben. Bei Zusatz von Silbernitrat allein darf eine Verfärbung nicht auftreten.

**Die Seifen.** Die gewöhnlichen Seifen des Handels sind im wesentlichen Gemenge von Kali- oder Natronsalzen der höheren Fettsäuren, in der Regel der Stearin-, Palmitin- und Ölsäure, und falls Kokosöl oder Palmkernöl mitverwandt wurde, auch der Laurin- und Myristinsäure. In wasserfreiem Zustande sind die Seifen außerordentlich hygroskopisch, und zwar die Kaliseifen, welche aus der Luft 30 % (stearinsaures Kalium) bis 162 % (ölsaures Kalium) Wasser aufnehmen können, in weit höherem Maße als die Natronseifen, deren Aufnahmefähigkeit mit 12 % (ölsaures Natrium) erschöpft ist<sup>1)</sup>.

Im Wasser selbst sind die Seifen löslich, und zwar beobachtet man bei dem Lösungsvorgang zunächst ein Gallertigwerden der Seife und eine Verteilung der gebildeten Gallerte unter Schlierenbildung. Bei den Seifen der ungesättigten, flüssigen Fettsäuren erfolgt alsdann schon bei Zimmertemperatur vollständige Lösung, während sich die Seifen der gesättigten, festen Fettsäuren nur in der Siedehitze klar lösen, da sich bei tieferen Temperaturen eine durch „Hydrolyse“ gebildete, in kaltem Wasser unlösliche, saure Seife abscheidet. Im allgemeinen sind die Kaliseifen leichter löslich als die Natronseifen.

Weiter lösen sich die Seifen in Alkohol, und zwar die Kaliseifen und die Seifen der ungesättigten Fettsäuren auch hier in höherem Maße als die Natronseifen und die Seifen der gesättigten Fettsäuren. Nach Untersuchungen von J. Freundlich<sup>2)</sup> sind unter den Kaliseifen der technisch verwandten Fette in Alkohol am leichtesten löslich die Seifen aus Rizinusöl, Sesamöl, Kokosöl, Kottonstearin, Speiseleinöl und Mohn-


<sup>1)</sup> C. Stiepel, Chemische Technologie der Fette, Öle, Wachse usw. Leipzig 1911, S. 100.

<sup>2)</sup> Chemische Revue 1908, 15, 133.

öl, es folgen sodann die Seifen aus Schweineschmalz, Butter, Palmöl, Rüßöl und Sonnenblumenöl, welche nur  $\frac{1}{4}$  der Löslichkeit der ersten Gruppe aufweisen. Weit schlechter löslich sind sodann die Seifen aus Rindertalg, Erdnußöl und Hammeltalg mit nur  $\frac{1}{16}$  Löslichkeit der ersten Gruppe und am schlechtesten die Seifen aus Mimusops-Djave-Fett und Stearin mit  $\frac{1}{32}$  Löslichkeit der ersten Gruppe.

In den übrigen organischen Solventien ist, soweit diese wasserfrei sind, die Löslichkeit neutraler Alkaliseifen eine nur geringe, sie wächst aber recht erheblich bei gleichzeitiger Anwesenheit geringer Wassermengen. Saure Seifen aber, die beispielsweise durch Zusatz von Fettsäure aus neutralen Seifen erhalten werden können, sind in Äther oder Kohlenwasserstoffen (Benzin) erheblich leichter löslich als die letzteren. Nach Beobachtungen von R. Gartenmeister<sup>1)</sup> löst sich z. B. eine aus 2 Mol. Ölsäure und 1 Mol. Alkali hergestellte saure Seife mit 12 % Wassergehalt leicht und klar in Benzin.

In wässriger Lösung unterliegen die Seifen, wie oben erwähnt, der „Hydrolyse“, einem chemischen Vorgang, der durch die Anwesenheit des Wassers selbst bedingt wird. Unter Aufnahme der Elemente desselben tritt nämlich eine Spaltung der Seife ein in freies Alkali und freie Fettsäure, welche letztere sich sodann mit einem zweiten Molekül noch unzersetzter Seife zu einem sauren Salz vereinigt. Diese Reaktion, die in gleicher Weise für die Alkalisalze aller schwachen Säuren zutrifft, und im vorliegenden Falle zuerst von Chevreul<sup>2)</sup> zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts beobachtet ist, verläuft demnach nach den Gleichungen:



in denen R das Fettsäureradikal bedeutet.

Die überaus exakten Beobachtungen Chevreuls haben dann später in den eingehenden Untersuchungen von Krafft und Stern<sup>3)</sup> weitgehende Bestätigung gefunden, und gleichzeitig damit konnten die Annahmen anderer Autoren, welche sich für die Bildung basischer Seifen ausgesprochen hatten (A. Fricke<sup>4)</sup>, Rotondi<sup>5)</sup> u. a.), endgültig widerlegt werden. Zu ihrem Versuchen verwendeten die Verfasser das Natriumpalmitat, das sie mit der 200-, 300-, 400—900fachen Menge reinen Wassers aufkochten. Unter starkem Schäumen erhielten sie jeweils anscheinend durch äußerst feine Tröpfchen geschmolzener Fettsäure milchig getrühte Lösungen, die beim Erkalten einen perlmutterglänzenden, feinkristallinen Niederschlag ausschieden. Die Analyse dieser Niederschläge ergab nach dem Trocknen im Vakuumexsikkator die folgenden tabellarisch zusammengestellten Werte:

<sup>1)</sup> DRP. Nr. 92017 s. Fischers Jahresbericht 1897, 48, 1083.

<sup>2)</sup> Chevreul, *Recherches chimiques sur les corps gras d'origine animal*. Paris 1823.

<sup>3)</sup> Ber. d. deutsch. chem. Ges. 1894, 27, S. 1717.

<sup>4)</sup> Dingl. polytechn. Journ. 209, S. 46, Wagners Jahresber. 19, S. 452.

<sup>5)</sup> Atti della R. acad. de science di Torino 1883, 19, S. 146, ferner Seifenfabrikant 1886, S. 284.

1 Teil Natriumpalmitat (Natriumgehalt 8,27 %)	Natriumgehalt des beim Erkalten ausgeschiedenen Salzes
Aufgekocht mit 200 Teilen Wasser	7,01 %
„ „ 300 „ „	6,84 %
„ „ 400 „ „	6,60 %
„ „ 450 „ „	6,32 %
„ „ 500 „ „	6,04 %
„ „ 900 „ „	4,20 %

Da das Natriumbipalmitat einen Natriumgehalt von 4,31 % besitzt, so ist bei Verwendung von 900 Teilen Lösungswasser die Hydrolyse des Natriumpalmitats eine im obigen Sinne vollständige. Ähnlich verhalten sich das Stearat und das Oleat, doch nimmt die Hydrolyse mit steigendem Molekulargewicht der Fettsäure in der gesättigten Reihe zu. Die Spaltung der ungesättigten Fettsäuren ist weit geringer als die der entsprechenden gesättigten Säuren.

Das Verhalten der aus natürlichen Fetten hergestellten Neutralseifen in wässriger Lösung ist nun nach Stiepel<sup>1)</sup> dem Verhalten der Einzelverbindungen entsprechend. Beispielsweise werden die Seifen aus solchen Fetten, welche vornehmlich aus den Glyzeriden der Stearin-, Palmitin- und Ölsäure bestehen, in viel Wasser derart zerlegt, daß ungefähr die Hälfte des vorhandenen Alkalis abgespalten wird.

Ähnlich verhalten sich die Seifen solcher natürlichen Fette, welche andere hochmolekulare Fettsäuren, wie Leinölsäure, Phytölensäure u. a. enthalten. Dagegen kommt bei den Palmkernölseifen und noch mehr bei den Kokosölseifen das Vorhandensein von weniger oder gar nicht dissoziierten Seifen niederer Fettsäuren zum Ausdruck. Während bei Talgseifen, welche 7,64 % Na enthielten, 4,03 % Natrium, also 52,5 %, als Hydroxyd abgespalten wurden, wurden bei Kernölseifen, die 8,74 % Na enthielten, nur 3,67 % desselben, d. h. 39,6 % und bei Kokosseifen, die 10,1 % Na enthielten, nur 33 % der Gesamtmenge abgespalten. Trotz des höheren Gesamtalkaligehaltes spalten also 100 g Kokosseife weniger Alkali (3,3 g) ab als die Talgseife (4,05 g).

Die Hydrolyse wässriger Seifenlösungen kann nun durch den Zusatz gewisser Reagenzien, d. h. durch Änderung des Lösungsmittels vermindert oder aufgehoben werden. Dem Massenwirkungsgesetz entsprechend tritt solche Hydrolysenhemmung vor allem durch den Zusatz freien Alkalis ein, eine Tatsache, die beim Sieden der Seife praktische Anwendung findet. In gleicher Weise wirkt der Zusatz von Alkohol und zwar ist für eine praktisch vollständige Aufhebung der Hydrolyse ein Alkohol-(Äthylalkohol-)Gehalt von 40 % erforderlich. Bei der Verwendung von Amylalkohol genügt für den gleichen Effekt sogar schon ein solcher von 15 %<sup>2)</sup>.

Mit wachsendem Alkoholgehalt, d. h. mit der Verminderung der Hydrolyse Hand in Hand geht die Verminderung der Schaumfähig-

<sup>1)</sup> Seifenfabrikant 1901 S. 1186.

<sup>2)</sup> Kanitz, Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 1903, 36, 403.



keit einer Seifenlösung, denn nach den Untersuchungen Stiepels<sup>1)</sup> beruht das Schäumen einer Seifenlösung auf dem Vorhandensein wassergelöster Seife neben freier Fettsäure bzw. saurer Seife. Seifen, die in wässriger Lösung nicht oder mit den gegebenen Mitteln nicht nachweisbar hydrolysiert werden, wie die Alkalisalze der Capron-, Capryl- und Nonylsäure<sup>2)</sup> oder die Rizinusölseifen<sup>3)</sup> schäumen auch so gut wie gar nicht. Durch den Zusatz freier Fettsäure, d. h. also durch Erzeugung einer sauren Seife neben der neutralen erhält man jedoch aus diesen Seifen Lösungen von starker Schaumfähigkeit. Wie man sieht, ist also die Anwesenheit freien (hydrolysierten) Alkalis neben dieser sauren Seife für die Schaumkraft einer Seifenlösung keineswegs Bedingung, sie wird nur da notwendig, wo durch Fortnahme dieses Alkalis, der Natur der verwandten Fettsäuren entsprechend, die teilweise Zurückdrängung der Hydrolyse aufgehoben würde, so daß sich die Seife bis zur vollständigen Unlöslichkeit spalten müßte.

Die physikalische Erscheinung des Schäumens selbst findet ihre Erklärung in der Tatsache, daß die wässrige Seifenlösung, welche also neben wirklich gelöster Seife Fettsäure bzw. eine saure Seife in äußerst feiner Verteilung enthält, sehr dehnbare Membranen zu bilden vermag, welche durch Umhüllung von Luft die viskosen Wände der Schaumzellen erzeugen.

Wird den Seifenlösungen durch Abdampfen Wasser entzogen, so werden sie mit steigender Konzentration dickflüssiger, zuletzt zäh und fadenziehend. Erkalten die Lösungen in dickflüssigem Zustande, so gestehen sie je nach Umständen zu einer Gallerte oder zu einer vollkommen festen, aber nicht kristallinen Masse. Die Gallerte enthält ebenso wie die zu einer festen, harten Masse erstarrte Seifenlösung reichlich Wasser, das teilweise auch bei 100° C zurückgehalten wird.

Diese Gelatinierungsfähigkeit, die im allgemeinen für kolloide Lösungen charakteristisch ist, läßt auch bei den Seifenlösungen einen kolloiden Lösungszustand vermuten, und diese Vermutung gewinnt dadurch an Wahrscheinlichkeit, daß auch die übrigen für Kolloide charakteristischen Erscheinungen an den Seifen zu beobachten sind. Konzentrierte Seifenlösungen zeigen nämlich reinem Wasser gegenüber keine Siedepunktserhöhung, im Ultramikroskop erscheinen sie als Suspensionen submikroskopischer und mikroskopischer Teilchen, deren Dispersionszustand von der Konzentration, Temperatur und Reaktion der Lösung abhängig ist. Im elektrischen Felde sind die Seifenteilchen negativ geladen. Bei der Dialyse in Kollodiumsäckchen findet, wenn die Lösung alkalisch reagiert, zunächst ein teilweises Hindurchgehen der Seife durch die Membran statt, sobald die Lösung aber infolge der gleichzeitig stattfindenden Hydrolyse und infolge des schnelleren Durchganges des abgespaltenen Elektrolyten neutral geworden ist, verlang-

<sup>1)</sup> Stiepel, Seifenfabrikant 1901, Nr. 47—50. Seifensiederzeitung 1908, Nr. 14, S. 331.

<sup>2)</sup> Reichenbach, Die desinfizierenden Bestandteile der Seifen. Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. 1908, 59, 296.

<sup>3)</sup> Stiepel, Seifensiederzeitung 1908, Nr. 15, S. 396.



samt sich die Dialyse merklich und kommt ganz zum Stillstand, wenn die Seifenlösung durch fortschreitende Alkalientziehung in eine mehr oder weniger grobe Suspension von saurer Seife übergegangen ist.

Des weiteren zeigen die Seifen wie andere Kolloide Quellungserscheinungen, die dem eigentlichen Auflösungsprozeß vorausgehen, so daß alles in allem an der Kolloidnatur der Seifen nicht gezweifelt werden kann, obwohl ihre Lösungen unter gewissen Bedingungen auch Erscheinungen zeigen, welche für Elektrolyte charakteristisch sind. Wie erwähnt, scheint hier besonders die Reaktion der Lösung von maßgeblichem Einfluß zu sein, da der Kolloidcharakter mit zunehmender Azidität ausgeprägter wird, und es läßt sich infolgedessen voraussehen, daß die kolloiden Eigenschaften in einer von vornherein sauren Seife ganz besonders in Erscheinung treten werden. Soweit die Schaumfähigkeit und Waschwirkung der Seifen von deren Kolloidnatur abhängig sind, werden also in geeigneter Weise angesäuerte Seifen in dieser Beziehung die besten Ergebnisse erwarten lassen.

Von den vorbesprochenen Eigenschaften ist die Gelatinierungsfähigkeit der Seifenlösungen auch für den technischen Prozeß der Seifenbereitung von großer praktischer Bedeutung. Im allgemeinen gelatinieren die Seifenlösungen stearinreicher Fette leichter als die aus flüssigen Ölen. Die Technik arbeitet jedoch niemals mit reinen Seifenlösungen, da der durch Verseifung der Fette oder Fettsäuren entstehende Seifenleim stets auch Elektrolyte enthält, die entweder als Verunreinigung der zur Verseifung dienenden Alkalien in die Reaktionsmasse gelangen, oder dieser auch absichtlich zugefügt werden. Die Elektrolyte wirken nun ganz allgemein auf Seifenlösungen derart ein, daß sie von einer Grenzkonzentration ab eine schichtenweise Trennung des Seifenkörpers von dem Lösungsmittel bewirken, ein Vorgang, der als Aussalzung bezeichnet wird und derart zustande kommt, daß sich auf der je nach ihrer chemischen Zusammensetzung als „Unterlauge“ oder „Leimniederschlag“ bezeichneten wässrigen Salzlösung die durch die Salzwirkung abgeschiedene, im technischen Sprachgebrauch „Kern“ genannte Seifenmasse absetzt. Vor dieser eigentlichen Koagulation findet jedoch schon eine Beeinflussung der Mikrostruktur der kolloiden Seifenteilchen statt, indem zunächst bei geringerem, für die Aussalzung selbst noch ungenügendem Elektrolytzusatz die Viskosität der Lösung und damit auch die Erstarrungstemperatur des Seifenleimes eine nicht unwesentliche Änderung erfährt. Schon relativ dünnflüssige, verdünnte Seifenlösungen können durch entsprechenden Elektrolytzusatz eine leimige Beschaffenheit annehmen, eine etwa 10 %ige, in der Wärme dünnflüssige Talgseifenlösung beispielsweise kann durch den Zusatz von 1 % Kochsalz die Viskosität eines streng flüssigen Leimes erhalten, während erst bei einem Gehalt von 6—7 % Kochsalz die Aussalzung der Seife selbst eintritt. Beide Phasen folgen jedoch nicht unmittelbar aufeinander, indem die Viskosität des zunächst erhaltenen Leimes bei weiterem Elektrolytzusatz wieder abnimmt, ehe dann plötzlich die Aussalzung selbst auftritt, eine Erscheinung, die bekanntlich beim Sieden der Seife von technischer Bedeutung ist.

Außerdem erfahren aber Seifenleime und insonderheit die der niederen Fettsäuren des Palmkern- und Kokosöles schon bei geringem Salzzusatz zugleich mit der Erhöhung der Viskosität auch eine Erniedrigung ihrer Gelatinierungstemperatur derart, daß der Leim zu einer festen Seife bereits bei Temperaturen erstarrt, bei denen er ohne Salzzusatz noch flüssig bleiben würde. Diese Wirkung, die, wie schon kurz erwähnt, vornehmlich wohl durch die stattfindende Beeinflussung der Seifenteilchengröße und die dadurch gegebene Möglichkeit einer Strukturbildung veranlaßt wird, ist in solchen Fällen von Bedeutung, wo der Reinseifengehalt der Lösung so niedrig gehalten werden soll, daß ein Erstarren des Leimes auch bei gewöhnlicher Temperatur nicht mehr zu erwarten, ein verkaufsfähiges Produkt ohne Salzzusatz also nicht mehr zu erzielen ist (Herstellung hochgefüllter Leimseifen mit geringem Fettsäuregehalt).

Während also, wie aus dem Obigen hervorgeht, bei der Gelatinierung die räumliche Homogenität der Seifenlösung noch gewahrt bleibt, findet bei der Aussalzung des Seifenkernes eine Störung dieses homogenen Zustandes statt, indem bei einer gewissen „Grenzkonzentration der Seifenlöslichkeit“<sup>1)</sup> die vollständige Ausscheidung der Seife aus ihrer Lösung stattfindet. Diese Grenzkonzentration oder abkürzend auch „Grenzlauge“ genannt, ist abhängig von der Natur der Seife selbst, d. h. also wieder von dem Charakter der in der Seife gebundenen Fettsäuren, und zwar nimmt die Elektrolytempfindlichkeit ab, einerseits mit abnehmendem Molekulargewicht der Fettsäure innerhalb der homologen Reihe und andererseits mit Zunahme des ungesättigten Charakters bei gleicher Kohlenstoffzahl.

Die Feststellung der bei den einzelnen Seifenlösungen auftretenden Unterschiede ihrer Grenzlaugenwerte hat dazu geführt, die natürlichen Fette und Öle dem Verhalten ihrer Seifen bei der Aussalzung entsprechend in zwei fundamental verschiedene Gruppen, die Kernfette und die Leimfette, einzuteilen, und zwar bezeichnet Stiepel<sup>2)</sup> als Kernfette diejenigen Fettstoffe, deren Seifen einen leicht aussalzbaren Seifenleim bilden, des sich also schon bei geringem Elektrolytzusatz in Kern und Unterlauge scheidet. Im Gegensatz dazu benötigen die Leimfette relativ hohe Salzkonzentrationen, um die mehr oder weniger vollständige Abtrennung des Kernes herbeizuführen, sind also zu der Bildung besonders widerstandsfähiger Seifenleime befähigt. Zur Gruppe der Kernfette gehören alle talgartigen Fette, Olivenöl, Cottonöl, Leinöl usw., zur Gruppe der Leimfette vornehmlich das Palmkern- und Kokosöl.

Bei der Aussalzung von Seifen aus gemischten Fettansätzen, die gleichzeitig aus Kern- und Leimfetten bestehen, würde nunmehr eine fraktionierte Aussalzung denkbar sein, derart, daß ausschließlich die Seifen der Kernfette den ausgesalzten Kern bilden, während die Seifen der Leimfette im Leimniederschlag verbleiben würden. Aus den bisher

<sup>1)</sup> Vgl. Merklen, Die Kernseifen. Halle 1907, S. 54.

<sup>2)</sup> Stiepel, Seifenfabrikant 1901, S. 986 ff.

vorliegenden Untersuchungen ergibt sich jedoch, daß sich die im Seifenleim vorhandene gemischte Seife bei der Aussalzung wie eine einheitliche verhält, deren Eigenschaften durch das jeweilige Verhältnis ihrer Komponenten bestimmt werden.

Zu den Leimfetten zu zählen sind schließlich auch solche Fette bzw. Fettsäuren, die in ihrer Kohlenstoffkette eine Substitution von Wasserstoff durch Halogen, Hydroxyl- und Sulfogruppen erfahren haben<sup>1)</sup>. Insonderheit die Seifen des Rizinusöles, der oxydierten (geblasenen) und sulfurierten Öle und Fettsäuren (Türkischrotöl) vermögen durch ihre Anwesenheit in Seifengemischen deren Stabilität gegen Salzwirkung ganz bedeutend und zwar derart zu erhöhen, daß solche Seifengemische, selbst wenn sie zum überwiegenden Teil aus Kernfetten gesotten sind, den Charakter einer Leimfettseife annehmen<sup>2)</sup>.

Die Konzentration der Grenzlaugen ist jedoch nicht nur von der Art der auszusalzenden Seife selbst, sondern auch von dem Charakter des zur Anwendung kommenden Elektrolyten abhängig.

Die folgende, nach Versuchen von Leimdörfer<sup>3)</sup> zusammengestellte Tabelle zeigt die Grenzlaugenkonzentration einiger Seifen bei Anwendung verschiedener Elektrolyte.

Elektrolyt	Kokosölseife %	Palmkernölseife %	Talgseife %
NaOH	19,1	14,2	5,1
KOH	26,7	19,8	7,2
NaCl	24,0	20,1	5,4
KCl	—	25,6	13,6
Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	—	—	18,0

Im allgemeinen ist also das Aussalzungsvermögen der Kalisalze (auch gegenüber Kaliseifen) geringer als das der Natronsalze, und bei gleichem Kation im wesentlichen abhängig von der Natur des jeweiligen Anions.

Das Kation des Elektrolyten spielt jedoch dann eine bedeutendere Rolle, wenn dasselbe mit dem Kation der Seife nicht identisch ist. Insonderheit treten bei dem Zusatz von Natronsalzen zu den Lösungen von Kaliseifen und umgekehrt bei dem Zusatz von Kalisalzen zu den Lösungen von Natronseifen Umsetzungen ein, die besonders in früheren Zeiten von technischer Bedeutung waren, als man das Fett mit Kalilauge (Aschenlauge) verseifte und durch nachfolgenden Kochsalzzusatz den Austausch der Basen bewirkte. Dieser Austausch der Basen ist jedoch kein vollständiger, eine so hergestellte Seife ist stets kalihaltig und infolgedessen etwas weicher und löslicher als eine aus reiner Natronlauge gesottene Seife.

<sup>1)</sup> Vgl. Leimdörfer, DRP. 250164. Schrauth, Patentanm. Sch. 41950. Kl. 23i. Seifensiederztg. 1914, S. 991 (Nr. 35).

<sup>2)</sup> Vgl. Leimdörfer, Seifensiederztg. 1919, S. 273 ff.

<sup>3)</sup> Seifensiederzeitung 1910, S. 1205.

Über die Vorgänge, welche bei der Überführung weicher Kaliseifen in harte Natronseifen durch Kochsalzlösung stattfinden, sind schon früher von A. C. Oudemans jr.<sup>1)</sup> Versuche angestellt. Er war zu dem Resultat gekommen, daß auch bei wiederholter Aussalzung nur ungefähr die Hälfte des Kalis durch Natron ersetzt wird. Später haben Wright und Thompson<sup>2)</sup> nochmals den Gegenstand eingehend untersucht, ebenfalls mit dem Ergebnis, daß die wechselseitige Umsetzung zwischen Natriumsalzen und fettsaurem Kali und umgekehrt zwischen Kalisalzen und fettsaurem Natron nur eine teilweise ist, indem sich die Fettsäure ziemlich gleichmäßig zwischen beide Alkalien verteilt.

Die genannten Autoren verfahren zunächst so, daß sie die für die Untersuchung verwandte Fettsäure, zugleich mit der zur Neutralisation erforderlichen Kali- und Natronmenge behandelten, also in der Weise, daß auf 1 Äqu. Säure 2 Äqu. Alkali kamen. Ferner wurde eine abgewogene Menge Fettsäure in die erforderliche Menge der gemischten Laugen gegeben, im Wasserbade erhitzt und nach dem Schmelzen der Fettsäuren tüchtig geschüttelt. Von den durch Stehenlassen geklärten Flüssigkeiten wurde alsdann ein Teil zur Analyse entnommen. Dabei ergaben sich für die verschiedenen zur Untersuchung verwandten Fettsäuren folgende Resultate:

Angewandte Fettsäuren	Prozente der in	
	Natronseife	Kaliseife
	übergeführten Fettsäuren	
Stearinsäure . . . . .	51,2	48,8
Ölsäure . . . . .	50,8	49,2
Rohe Stearin- und Ölsäure (Talg) . . . . .	51,5	48,5
Rohe Stearin-, Palmitin- und Ölsäure (Palmöl und Talg) . . . . .	48,2	51,8
Rohe Laurinsäure (Kokosnußöl) . . . . .	49,7	50,3

Es folgt hieraus, daß bei der Behandlung einer Kaliseife mit der äquivalenten Menge Natron sich fast ebenso viel Natronseife bilden wird, wie bei der Behandlung von Natronseife mit Kali, während etwa die Hälfte der angewandten Alkalien unverändert vorhanden bleiben wird. Direkte Versuche ergaben dann weiter, daß bei der Behandlung von Kaliseifen mit der äquivalenten Menge Natriumhydrat 48,8 % der ersteren in Natronseife und von Natronseife mit der äquivalenten Menge Kaliumhydrat 46,0 % der ersteren in Kaliseife umgewandelt wurden.

Während also bei der Behandlung einer Seife mit einem anderen freien Alkali eine Teilung der Basen in die Fettsäuren etwa im Verhältnis von 1 : 1 eintritt, ist dies Verhältnis ein anderes, wenn man ein Alkalikarbonat auf die fettsaure Verbindung eines anderen Alkalis einwirken läßt. Wie aus der folgenden Tabelle zu ersehen ist, verläuft die Umsetzung hier immer zugunsten der Bildung von Kaliseife und es wird daher verständlich, daß der Zusatz von Pottaschelösung zu

<sup>1)</sup> Journal f. praktische Chemie 106, 51. Wagners Jahresbericht 1869, 15, 311.

<sup>2)</sup> Seifenfabrikant 1886, S. 140.

Natronseifen diese letzteren durch Bildung von weicher Kaliseife geschmeidiger werden läßt.

Angewandte Fettsäuren		Natronseife mit K <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> behandelt. Prozente der vorhandenen Ge- samt-Fettsäuren: äqui- valent dem zugefügten		Kaliseife mit Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> behandelt. Prozente der vorhandenen Ge- samt-Fettsäuren: äqui- valent dem zugefügten	
		K <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	K <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>
Stearin- und Ölsäure . . . . .	1	10,1	8,0	—	—
	2	45,7	34,4	—	—
	3	100,0	97,95	100,0	4,8
	4	104,2	99,0	1000,0	15,0
Stearin-, Palmitin- und Ölsäure (Palmöl und Talg) . . . . .	1	57,2	52,1	—	—
	2	108,0	90,8	177,0	9,5
Rohe Laurinsäure (Kokosnußöl) . .	1	52,8	46,4	—	—
	2	114,8	87,9	197,0	6,2
Rohe Rizinölsäure (Rizinusöl) . . .	1	50,0	48,4	—	—
	2	100,0	93,8	205,0	8,2

Während demnach beim Vorhandensein von Fettsäure und Kohlen- säure einerseits und Kali und Natron andererseits die Reaktion derart verläuft, daß sich vorwiegend Kaliseife (und Natriumkarbonat) bildet, ist das Verhältnis bei Anwendung der Alkalichloride an Stelle der Kar- bonate genau das Umgekehrte.

Bei den diesbezüglichen Versuchen wurde eine bekannte Menge Fettsäure in zwei Hälften geteilt und die eine mit Kalilauge, die andere mit Natronlauge neutralisiert. Beide Seifen wurden dann gemischt und in heißem Wasser (150 Mol. auf 1 Mol. des Seifengemenges) gelöst. Die Lösung wurde hierauf bei 100° C mit einem Gemisch äquivalenter Mengen Kalium- und Natriumchlorid (20 Mol. des Gemisches) behandelt, das in Pulverform unter Umschütteln in die Seifenlösung eingetragen wurde. Dabei ergaben sich folgende Resultate:

Angewandte Fettsäuren	Prozente Fettsäuren enthalten als		Molekülverhältnis der Natronseife zur Kaliseife
	Kaliseife	Natronseife	
Reine Ölsäure. . . . .	38,0	62,0	1,63 : 1
Rohe Rizinusölsäure . . . . .	17,8	82,2	4,6 : 1
Stearin-, Öl- und Harzsäure . .	17,2	82,8	4,8 : 1
Rohe Laurinsäure . . . . .	15,1	85,9	5,7 : 1

Es wurden ferner Versuche angestellt über a) die Mengen Kaliseifen, die aus einer Lösung in M Mol. Wasser durch N Mol. Natriumchlorid auf 1 Mol. Kaliseife und b) die Mengen Natronseife, die aus einer Lösung in M Mol. Wasser durch N Mol. Kaliumchlorid auf 1 Mol. Natronseife ausgesalzen werden. Die Resultate der Versuche zeigt die folgende Zusammenstellung:

Fettsäuren	M	N	a) Kaliseife mit NaCl ausgesalzen		b) Natronseife mit KCl ausgesalzen	
			Prozente der abgeschiedenen Fettsäuren als			
			Kaliseife	Natronseife	Kaliseife	Natronseife
Stearin- und Ölsäure . . . . .	100	5	10,5	89,5	79,1	20,9
	200	20	5,1	94,9	82,1	17,9
Stearin-, Palmitin- und Ölsäure (Palmöl und Talg) . . . . .	200	20	3,8	96,2	95,8	4,2
Rohe Laurinsäure . . . . .	200	20	5,4	94,6	74,8	25,2

Durch Änderung der Konzentrationsverhältnisse erhält man natürlich Änderungen des Resultats, das im wesentlichen von der Massenwirkung und der relativen Löslichkeit des einzelnen Komponenten abhängig ist.

In der Technik arbeitet man nun stets mit Unterlaugen, welche mehr als einen Elektrolyten gelöst enthalten. Auch hier wieder wird die Wirkungsweise des Elektrolytgemisches bestimmt durch die Eigenschaften seiner Komponenten im Verhältnis ihrer absoluten Mengen, d. h. Elektrolytgemische verhalten sich wie ein einheitlicher Elektrolyt, dessen Eigenschaften aus dem obwaltenden Mengenverhältnis der Einzelkomponenten und ihrer Wirkungsstärke zu berechnen ist. Ein Gemisch aus beispielsweise 40 Teilen NaOH und 58,5 Teilen NaCl besitzt, wenn 1,15 Teile NaCl die gleiche Wirkung wie 1 Teil NaOH auslösen, eine Wirkungsstärke von

$$\frac{40}{98,5} + \frac{58,5 \cdot 1,15}{98,5} = 1,09,$$

verglichen mit der Wirkungsstärke reiner Natronlauge gleich 1, eine Zahl, die man nach dem Vorschlag von Ubbelohde und Richert auch als „reduzierte Konzentration“ bezeichnet.

Die Wirksamkeit der Elektrolytlösungen wird jedoch nicht nur durch den eigenen chemischen Charakter, sondern in besonderem Maße auch durch die während der Aussalzung obwaltende Temperatur bestimmt. Bei höherer Temperatur sind in der Regel auch höhere Elektrolytkonzentrationen notwendig, da die Löslichkeit der Seifen in Salzlösungen mit zunehmender Temperatur ebenfalls wächst. Demzufolge tritt bei der Abkühlung elektrolythaltiger Seifenlösungen, die in der Siedehitze ihre homogene Beschaffenheit noch nicht verloren haben, Aussalzung des Seifenkernes ein und zwar bei derjenigen Temperatur, bei der die Elektrolytlösung eben den Charakter der Grenzlauge besitzt.

Ein großer Teil der technisch hergestellten Kernseifen wird jedoch nicht auf Unterlauge, d. h. durch völlige Aussalzung der Seifenmasse gewonnen, sondern auf Grund ihres angenehmeren Charakters und ihrer größeren Reinheit als „abgesetzte“ oder „geschliffene“ Kernseife „auf Leimniederschlag“ hergestellt, d. h. auf einer gegenüber der Grenzlauge verdünnteren Elektrolytlösung, die neben den Salzen auch Seife gelöst enthält und daher eine leimig-viskose Beschaffenheit und ein



spezifisches Gewicht besitzt, das ein Absetzen dieses „Leimniederschlages“ am Kesselboden veranlaßt. Die abgesetzten Kernseifen erhält man auf direktem Wege durch nur teilweise Aussalzung (Absalzung) des Kernes mit einer zur völligen Aussalzung unzureichenden Elektrolytmenge, die geschliffenen Kernseifen auf indirektem Wege durch teilweise Wiederauflösung des zunächst vollständig ausgesalzene Kernes in einer Salzlösung, deren Konzentration die Grenzlaugenkonzentration noch nicht erreicht (Ausschleifung). Es bleibt jedoch zu beachten, daß sich der bei dieser Arbeitsweise eintretende Gleichgewichtszustand nur bei der Arbeitstemperatur selbst unverändert erhält, indem bei etwa eintretender Abkühlung des Leimniederschlages aus diesem weiterhin Seifenmasse als Kern zur Abscheidung gelangt. Bei entsprechender Elektrolytkonzentration wird jedoch die vollständige Trennung des Leimniederschlages in klare Unterlauge und Kern durch die Gelatinierung der gelösten Seife erschwert, so daß also bei der Abkühlung des Leimniederschlages eine Schichtenbildung derart eintreten kann, daß auf eine obere Kernseifenschicht seifenärmere Schichten und schließlich eine klare Unterlauge folgt, die Merken als „Ausschleifungsendlauge“ bezeichnet.

Es ist nun selbstverständlich, daß man den Elektrolytzusatz auch so bemessen kann, daß bei Siedetemperatur eine sichtbare Störung der Homogenität überhaupt nicht erfolgt, und daß die Trennung des Seifenleimes in Kern und Leimniederschlag erst bei einer Temperatur einsetzt, die ein reguläres Absetzen des Kernes infolge bereits eingetretener Gelatinierung des Leimniederschlages nicht mehr gestattet. Die bei der Abkühlung des Seifenleimes erfolgende Trennung in Kern und Leimniederschlag bleibt lokal begrenzt, die beiden Phasen verlaufen neben- und ineinander, und es entsteht die in der Praxis als „Marmor“ benannte Erscheinung, indem sich in dem als „Fluß“ bezeichneten Leimniederschlag die weißen Adern des „Kernes“ abheben. Dies Verfahren, das zur Herstellung der sogenannten „Halbkern- oder Eschweger Seifen“ geführt hat, ist natürlich in seinen Bedingungen eng begrenzt, da die gegebenen Temperaturverhältnisse eine Veränderung des Wasser- und Elektrolytgehalts in weiteren Grenzen nicht gestatten<sup>1)</sup>.

Es ist aber weiter zu erwarten, daß die hier beschriebenen Erscheinungen mit Änderung des Lösungsmittels ebenfalls eine Änderung erfahren müssen, indem die maßgebenden quantitativen Verhältnisse eine gewisse Verschiebung erfahren. Dies tritt besonders in Erscheinung, wenn die Elektrolytlösungen, wie das beispielsweise bei der Verseifung von Neutralfetten meist der Fall ist, einen mehr oder weniger hohen Glyzeringehalt aufweisen, durch den die Löslichkeit der Seife erhöht, d. h. ihre Elektrolytempfindlichkeit geringer wird. Die von Praktikern vielfach betonten Qualitätsunterschiede zwischen den Seifen aus Neutral-

<sup>1)</sup> In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß auch das sogenannte „Nässen“ oder „Schwitzen“ der Seifen auf Homogenitätsstörungen beruht, die durch die in dem Seifenkörper vorhandenen Elektrolyte bedingt werden. Der sogenannte „Beschlag“ der Seifen entsteht alsdann durch Verdunstung der ausgeschwitzten Salzlösung unter Hinterlassung des in Lösung gewesenen Salzurückstandes.

fetten und denen aus Fettsäuren finden also in dieser Tatsache eine gewisse Erklärung.

Wie schon oben erwähnt, stellen die in der beschriebenen Weise erzeugten Kernseifen jedoch niemals reine Seifenlösungen dar, sondern enthalten stets auch einen gewissen Elektrolytgehalt, dessen Konzentration nach Merklen von der Natur der Seife selbst, der Art des Lösungsmittels, der Natur und Konzentration der gelösten Elektrolyte und schließlich von der angewandten Temperatur abhängig ist. Auch der Wassergehalt des Seifenkernes zeigt eine ähnliche Abhängigkeit von den genannten Faktoren, im allgemeinen kann es jedoch als feststehend gelten, daß ein Seifenkern um so weniger Wasser (Elektrolytlösung) aufnimmt, je salzreicher die Unterlauge ist und je höher die Temperatur liegt, bei der die Aussalzung geschieht. Wird eine Seife nacheinander mit verschiedenen Elektrolytlösungen behandelt, so ist für den Charakter des schließlich erhaltenen Kernes naturgemäß die Zusammensetzung derjenigen Unterlauge (Leimniederschlag) maßgebend, mit der er sich zuletzt im Gleichgewicht befunden hat.

Die hier geschilderten Betrachtungen lassen nunmehr eine strenge Klassifizierung der verschiedenen, technisch erzeugten Seifen zu, die für den Handelsverkehr nicht ohne Bedeutung ist. Man unterscheidet hiernach im besonderen Leimseifen und Kernseifen und bezeichnet als Leimseifen allgemein diejenigen Erzeugnisse, die durch Erstarrung (Gelatinierung) flüssiger Seifenleime entstehen, ohne daß bei dem Erstarrungsprozeß eine Störung in der Homogenität der räumlichen Verteilung in Erscheinung tritt. Die Leimseifen enthalten demzufolge alle während des Siedeprozesses angewandten Materialien einschließlich aller in Fettansatz und Siedelaugen vorhanden gewesenen Verunreinigungen und einschließlich des im Neutralfett gebunden gewesenen Glycerins. Zu den Leimseifen gehören speziell die sogenannten kaltgerührten Feinseifen, die Transparentseifen und vornehmlich auch die Eschweger Seifen, die allerdings, wie oben erwähnt, bereits zu der zweiten Gruppe, den Kernseifen, überleiten. Als Kernseifen bezeichnet man diejenigen Erzeugnisse, die durch Koagulation eines Seifenleimes unter Aufhebung des homogenen Lösungszustandes erhalten werden. Ihre Zusammensetzung und äußeren Eigenschaften sind im allgemeinen außer von der Art des Fettansatzes von den während des Koagulation obwaltenden äußeren Bedingungen abhängig.

Nach einem Beschluß des Verbandes der Seifenfabrikanten Deutschlands gelten im praktischen Gebrauch als reine Kernseifen alle nur aus festen und flüssigen Fetten oder Fettsäuren, auch unter Zusatz von Harz, durch Siedeprozesse hergestellten, aus ihren Lösungen durch Salze oder Salzlösungen (auf Unterlauge oder Leimniederschlag) abgeschiedenen, technisch reinen Seifen mit einem Mindestgehalt von 60 % Fettsäurehydraten einschließlich Harzsäure.

**Die reinigende Wirkung der Seifen.** Es ist natürlich, daß eine große Anzahl der Theorien, die man über die reinigende Wirkung der Seife aufgestellt hat, in dem oben besprochenen Vorgang der Hydrolyse ihre Basis findet, besonders auffallend ist es aber, daß gerade die un-

wahrscheinlichste von allen, eine zuerst von Berzelius<sup>1)</sup> ausgesprochene und später von Kolbe<sup>2)</sup> übernommene Annahme mit seltener Zähigkeit auch in den neuesten Lehrbüchern der organischen Chemie eine stete Auferstehung feiert. Ihr zufolge wirkt nämlich das durch die Hydrolyse eben frei gewordene Alkali auf die fettigen Bestandteile des Schmutzes verseifend ein, während der Seifenschaum durch Umhüllen desselben zu seiner Entfernung nur beiträgt. Der Vorteil gegenüber der Verwendung freier Alkalien, welche ein billigeres Waschmittel darstellen würden, liegt angeblich darin, daß bei der Anwendung von Seife das freie Alkali stets nur in geringer Konzentration, die sich von selbst regelt, in dem Wasser zugegen ist, wodurch eine größere Schonung des Waschgutes und der Epidermis erzielt wird.

Diese Theorie wird den gegebenen Tatsachen jedoch in keiner Weise gerecht, denn es ist wenig logisch, daß das im Entstehungszustande befindliche Alkali, an Menge gering, den vorhandenen fettartigen Substanzen gegenüber die verlangte große Verbindungsfähigkeit besitzen soll, weil das Alkali an und für sich leichter mit der Fettsäure, bzw. dem sauren Salz reagieren würde, von dem es abgespalten wurde, als mit Glyzeriden, für deren Verseifung eine beträchtlich höhere Energiemenge erforderlich sein würde. Da nun die Verdünnung der Seifenlösung zudem so bedeutend ist, daß die erstgenannte Reaktion nicht nur nicht eintreten kann, die Lösung vielmehr einer möglichst weitgehenden Hydrolyse entgegenstrebt, so ist eine chemische Einwirkung des Alkalis während des Waschprozesses vollkommen unwahrscheinlich. Auch der Umstand, daß Mineralöle durch Seifenlösungen ebenso leicht entfernt werden können wie Fettstoffe, entzieht der Theorie jeglichen Boden, da ein durch Alkali bedingter Verseifungsprozeß in diesem Falle nicht stattfinden kann, und ebenso vernichtend wirkt die im Anschluß an die obige Theorie kaum erklärliche Tatsache, daß reine Ätzalkalien für den Waschprozeß wenig geeignet sind.

Nach einer von Krafft<sup>3)</sup> aufgestellten Theorie beruht die Seifenwirkung darauf, „daß Säure und Alkali nebeneinander vorhanden und gleichzeitig verfügbar sind; dies äußert sich teils in der bekannten emulgierenden Fähigkeit, teils durch eine rein chemische, namentlich auflösende Wirkung der genannten Agenzien“. Diese Theorie wird den bekannten Tatsachen gerecht, daß eine schon im kalten Wasser gut wirksame Seife leicht löslich und in der Lösung möglichst weitgehend hydrolysiert sein muß, während solche Seifen, die erst beim Erwärmen in Lösung gehen, weil die bei der Hydrolyse gebildeten sauren Salze in kaltem Wasser unlöslich sind (Palmitate, Stearate), trotz der stattfindenden Alkaliabgabe an das Waschwasser in der Kälte eine nur ungenügende Waschwirkung besitzen.

1) Berzelius, Lehrbuch der Chemie 1828, 2. Aufl. 3, 438.

2) Kolbe, Organische Chemie 1880, 2. Aufl. 1, 817.

3) Vortrag, gehalten in der medizinisch-naturwissenschaftlichen Gesellschaft in Heidelberg, zitiert von Stiepel in seinem Sammelreferat über Seifenwirkung. Seifenfabrikant 1901, S. 1136.

Auch andere Autoren (Donnan<sup>1)</sup>, Quincke<sup>2)</sup> u. a.) heben in ihren Untersuchungen über die Waschwirkung das Emulsionsvermögen der Seifenlösungen besonders hervor, indem sie vornehmlich auf die Bedeutung der Oberflächenspannung hinweisen. Ein größeres Lösungsvermögen für Fette (Triglyzeride) besitzen aber die Seifenlösungen nach Versuchen von R. Hirsch<sup>3)</sup> nicht, da man in 10 ccm einer 5%igen Seifenlösung noch nicht  $\frac{1}{100}$  ccm Kokosöl aufzulösen vermag. Trotzdem läßt sich 1 ccm auf den Handflächen verriebenes Kokosöl leicht durch die angeführte Menge Seifenlösung entfernen. Daß diese emulgierende Wirkung wirklich durch die Seifenlösung und nicht etwa durch das bei der Hydrolyse abgespaltene Alkali bewirkt wird, konnte dann Hillyer<sup>4)</sup> durch die Tatsache beweisen, daß weder neutrales, von freier Fettsäure befreites Kottonöl (Salatöl), noch Petroleum durch n/10 Natronlauge emulgiert werden kann. Leicht gelingt die Emulsion jedoch durch n/10 ölsaures Natron.

Im Sinne der Emulsionstheorie wirkt die Seife also nach Art eines Schmiermittels, indem sie die Adhäsion zwischen dem Reinigungsobjekt und den darauf haftenden Verunreinigungen vermindert und durch Emulsion eine Entfernung der Schmutzteilechen bewirkt. Den fettsauren Salzen ist also die Eigenschaft der fettsauren Glyzeride erhalten geblieben, sich auf anderen Körpern kapillar auszubreiten, sie zu benetzen und fremde Substanzen, die auf ihnen haften, ohne mechanische Kraft oder chemische Einwirkung lediglich bei der Berührung mit dem verunreinigten Körper zu verdrängen, indem die Adhäsion, welche die vorhandene Verunreinigung mit dem Reinigungsmittel verbindet, größer ist als diejenige, welche bis dahin zwischen dem Reinigungsobjekte und der Verunreinigung bestanden hat und größer als die Kohäsion der Seifenlösung selbst. Auf Grund der großen Wasserlöslichkeit und der dadurch erreichbaren, außerordentlich feinen Verteilung der für die Reinigung verwandten Seife können diese Eigenschaften natürlich in vollkommenster Weise zur Wirkung und Ausnutzung gebracht werden, so daß die genannten Erscheinungen auch noch bei starker Verdünnung deutlich zutage treten<sup>5)</sup>.

Die Emulsionstheorie läßt also für die Erklärung des Waschprozesses die Hydrolyse der Seife, welche für die Annahme einer chemischen Wirkung maßgebend ist, als durchaus entbehrlich erscheinen. Dennoch aber dürfte dieser chemische Vorgang für die Waschkraft der Seife nicht ohne jede Bedeutung sein. Künkler<sup>6)</sup> konnte nämlich zeigen, daß eine Seife, welche z. B. 70 % und mehr Mineralöl enthält und in wässriger Lösung nicht schäumt, nicht nur die Seife als solche ersetzt, sondern auch da noch reinigt, wo Seife überhaupt versagt. Das Öl löst den Schmutz augenblicklich vollkommen ab, emulgiert

1) Zeitschr. f. physiol. Chemie 1899, 31, 42.

2) Wiedemanns Annalen 1894, 53, 593.

3) Chem. Industrie 1898, S 509 ff.

4) Journal of the American Chemical Society 1903, 25, 511—532.

5) Vgl. A. Künkler, Seifensiederzeitung 1903, 30, 681 u. 704 und Hillyer, l. c.

6) Seifensiederzeitung 1904, Nr. 8, S. 150.

denselben und auf Zufügen derjenigen Mengen Wasser, welche die Emulsion der Seife hervorrufen, wird Öl und Schmutz von dem zu reinigenden Gegenstande abgespült. Das bei der Seifenhydrolyse entstehende saure, fettsaure Salz könnte also dementsprechend als in der Seifenlösung schwer lösliche, äußerst fein verteilte, fettartige Substanz selbst reinigende Kraft besitzen, während die wässrige Seifenlösung lediglich die aus der Fettsubstanz und den Schmutzstoffen gebildete Emulsion von dem Reinigungsobjekte entfernt.

Außerordentlich interessante experimentelle Untersuchungen, die aus diesem Zusammenhang in hohem Maße zur Erklärung des Waschprozesses beitragen, hat W. Spring<sup>1)</sup> veröffentlicht. Aus den Versuchen, die der Verfasser zunächst mit reinem, völlig fettfreiem Kohlenstoff (Kienruß) anstellte, und die er später auf Eisenoxyd, Tonerde, Kieselsäure, Töpferton und Zellulose ausdehnte, geht hervor, daß alle diese Stoffe befähigt sind, mit in Wasser gelöster Seife Adsorptionsverbindungen zu bilden, die der Einwirkung des Wassers widerstehen und die beständiger sind als die Verbindungen, welche zwischen dem Reinigungsprodukt und den genannten Stoffen bestehen können. Kohlenstoff bildet beispielsweise sowohl mit Zellstoffen, wie Filtrierpapier, als auch mit in Wasser gelöster Seife Adsorptionsverbindungen, doch zeigte es sich, daß die Kohlenstoff-Seife-Verbindung größere Adhäsion besitzt als die Verbindung aus Kohlenstoff und Zellulose, indem die letztere durch eine Seifenlösung zerstört wird. Während Filtrierpapier, das Kohle adsorbiert enthält, durch reines Wasser nicht von dieser befreit werden kann, laufen Suspensionen von Ruß in Seifenwasser durch ein Filter glatt hindurch, ohne Kohlenstoffteilchen auf demselben zurückzulassen.

Die Zusammensetzung dieser Adsorptionsverbindungen richtet sich jeweils nach der elektrischen Polarität der von der Seife zu adsorbierenden Stoffe. Der positiv elektrische Kohlenstoff verbindet sich mit der negativ elektrischen, hydrolytisch gebildeten, sauren Seife, das Eisenoxyd und die Tonerde, die bei der Kataphorese sowohl zur Anode wie zur Kathode wandern, deren elektrischer Charakter also weniger scharf betont ist, agglutinieren sich mit einer alkalisch reagierenden Seife, und ebenso sind die Adsorptionsverbindungen, welche die Kieselsäure und die Zellulose mit der Seife bilden, alkalireicher als die für die Herstellung der Seifenlösung ursprünglich verwandte Seife. Die Bildung dieser alkalischen Adsorptionsverbindungen ist nach Goldschmidt<sup>2)</sup> jedoch am besten so zu erklären, „daß die zwischen dem Versuchsobjekt und der sauren oder neutralen Seife gebildete Adsorptionsverbindung ihrerseits aus der Lösung hydrolytisch abgespaltenes Alkali adsorbiert“.

Das Ergebnis seiner Untersuchungen faßt Spring in den Satz zusammen, „daß die Waschwirkung der Seifenlösungen die

<sup>1)</sup> Zeitschrift für Chemie und Industrie der Kolloide 1909, 4, 161; 1910, 6, 11, 109, 164.

<sup>2)</sup> Ubbelohde und Goldschmidt, Handbuch der Chemie und Technologie der Öle und Fette 3, 446.



Bildung einer Adsorptionsverbindung mit dem wegzuwaschenden Stoffe zur Ursache hat, einer Verbindung, die jenes Adhäsionsvermögen weitgehend verloren hat, welches ihre Komponenten vor ihrer Vereinigung besaßen“.

Bei der Fülle des von so vielen Seiten beigebrachten, exakten Versuchsmaterials ist es natürlich schwer zu entscheiden, welche der aufgestellten Theorien nunmehr die einzig richtige ist. Bei genauer Würdigung aller Erscheinungen will es aber fast scheinen, als ob der Waschprozeß als solcher überhaupt kein einheitlicher, streng geregelter Vorgang ist, und daß die Bedeutung der Seife für diesen Prozeß gerade in der Eigenschaft begründet liegt, ihre Wirkungsweise auf Grund der Heterogenität ihrer in der wässrigen Lösung vorhandenen Bestandteile den verschiedensten Verhältnissen anzupassen.

**Die Desinfektionskraft der Seifen.** Über den Desinfektionswert der Seifen gehen die Ansichten früherer Autoren weit auseinander. Daß die Seife Desinfektionskraft besitzen kann, steht jedoch heute außer allem Zweifel, und die neuere Forschung hat nunmehr auch die Bedingungen festgelegt, die für das Vorhandensein und die Größe dieser Wirkung maßgebend sind.

Die Desinfektionskraft der Seife als solcher wurde zuerst von Robert Koch<sup>1)</sup> festgestellt, der bei seinen Untersuchungen fand, daß gewöhnliche Schmierseife imstande ist, in einer Verdünnung von 1 : 5000 eine Behinderung und bei 1 : 1000 eine vollständige Aufhebung der Entwicklung von Milzbrandsporen zu bewirken. Im Jahre 1890 untersuchte sodann Behring<sup>2)</sup> etwa 40 verschiedene Seifensorten mit dem Ergebnis, daß eine „feste Waschseife“ bei einer Verdünnung von 1 : 70 in Bouillon Milzbrandbazillen innerhalb zweier Stunden abzutöten vermag. 1894 konnte M. Jolles<sup>3)</sup> die Desinfektionskraft der Seife ebenfalls bestätigen. Bei seinen Versuchen töteten 3 %ige Lösungen von fünf verschiedenen Seifen, deren Fettsäure-, Alkali- und freier Alkaligehalt bestimmt war, Cholerakeime in 10 Minuten ab, mit zunehmender Konzentration und Temperatur nahm auch die Desinfektionskraft zu. Auch bei seinen späteren Untersuchungen<sup>4)</sup>, für die er Typhus- und Kolibazillen als Testobjekte benutzte, kam er ebenfalls zu dem Ergebnis, daß den Seifenlösungen an und für sich eine bedeutende Desinfektionskraft innewohnt, und daß die Seife infolgedessen für die Desinfektion von schmutziger und infektiös verunreinigter Wäsche das geeignetste und natürlichste Reinigungsmittel sei.

Auch A. Serafini<sup>5)</sup> spricht den gewöhnlichen Waschseifen, und zwar den reinen fettsauren Salzen als solchen, eine ziemlich bedeutende Desinfektionskraft zu und betont, daß alle Zusätze, welche den Gehalt der Handelsseifen an solchen Salzen herabsetzen, auch die Desinfektions-

<sup>1)</sup> Robert Koch, Mitt. a. d. Kaiserl. Gesundheitsamt 1881, 1, 271.

<sup>2)</sup> Behring, Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. 1890, 9, 414.

<sup>3)</sup> M. Jolles, Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. 1893, 15, 460.

<sup>4)</sup> M. Jolles, Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. 1898, 19, 130.

<sup>5)</sup> A. Serafini, Arch. f. Hyg. 1898, 33, 369.



wirkung abschwächen. Andererseits kam aber Konradi<sup>1)</sup> bei seinen mit Milzbrandsporen angestellten Untersuchungen über die bakterizide Wirkung der Seifen zu dem Resultat, daß der Seifensubstanz selbst keine nennenswerte desinfizierende Wirkung zukommt, daß dieselbe vielmehr, wenn überhaupt vorhanden, gerade durch gewisse Zusätze, vor allem durch odorisierende Stoffe (Terpineol, Vanillin, Cumarin, Heliotropin u. a.) bedingt werde. Seine Resultate wurden bei einer Nachprüfung von anderer Seite mehrfach bestätigt gefunden, im allgemeinen neigten spätere Autoren aber wieder der Ansicht zu, daß den Seifen eine antiseptische Wirkung zukomme. So berichtet 1905 A. Rodet<sup>2)</sup> über die Desinfektionskraft einer reinen, von überschüssigem Alkali freien Natronseife (Marseiller Seife), deren Wirksamkeit er an Staphylokokken und Typhusbazillen prüfte. In beiden Fällen konnte er zweifellos eine antiseptische Wirkung feststellen, indem die Seife einem Nährboden zugesetzt, auch schon in schwachen Konzentrationen das Wachstum der Bakterien behinderte, ohne dasselbe allerdings selbst in sehr viel höheren Dosen ganz zu unterdrücken. Durch reine Seifenlösungen wurden aber beide Bakterienarten abgetötet und zwar bei einem Gehalt von 1 % Seife die empfindlicheren Elemente des Staphylokokkus in einigen Stunden, die Typhusbakterien schon in wenigen Minuten. Mit wachsender Konzentration und steigender Temperatur machte sich, den Beobachtungen früherer Autoren entsprechend, auch eine schnellere und energischere Wirkung bemerkbar.

Endlich betonte dann im Jahre 1908 C. Rasp<sup>3)</sup> auf Grund eigener Experimentalstudien ganz besonders die schwankende Desinfektionswirkung der käuflichen Schmierseifen und hob hervor, daß weder die chemische Analyse hinsichtlich des Alkaligehaltes noch die chemisch-physikalische Untersuchung (Leitfähigkeit), noch die Feststellung der Fettsäuren durch die Hüblsche Jodzahl diese Schwankungen voll erklären könnten. Auf Grund der bei Temperaturerhöhung eintretenden Steigerung der Wirksamkeit glaubte er jedoch schon auf die Bedeutung der Dissoziation hinweisen zu dürfen, seine Arbeit schloß er mit den Worten: „Einen weiteren Beitrag zur Theorie der Seifenwirkung dürften wohl Versuche mit Seifen bringen, welche mit chemisch reinen Substanzen angefertigt werden.“

Bald danach erschien dann eine Arbeit von Reichenbach<sup>4)</sup>, in der dieser Gedanke bereits zur Tat wurde und deren umfangreiches experimentelles Material nunmehr eine Klärung der vorliegenden Frage in fast vollem Umfange zuläßt. Reichenbach verwandte für seine Untersuchungen unter beinahe vollständiger Vernachlässigung aller Handelspräparate die chemisch reinen Alkalisalze aller Säuren, die für gewöhnlich im Seifenkörper angetroffen werden und konnte auf diese Weise feststellen, daß die Kalisalze der gesättigten Fettsäuren ganz allgemein eine recht beträchtliche Desinfektionskraft besitzen,

<sup>1)</sup> Konradi, Arch. f. Hyg. 1902, 44, 101. — Zentralbl. f. Bakt. 1904, 36, 151.

<sup>2)</sup> A. Rodet, Rev. d'Hygiène 1905, S. 301.

<sup>3)</sup> Rasp, Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. 1908, 58, 45.

<sup>4)</sup> Reichenbach, Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. 1908, 59, 296.

während die Salze der ungesättigten Fettsäuren an und für sich bei der Desinfektionswirkung der Seifen kaum in Betracht kommen können. Eine besonders bemerkenswerte Desinfektionskraft besitzt vor allen anderen Salzen das palmitinsaure Kalium. Eine  $n/40$ -Lösung (0,72 %) vermochte *Bact. coli* in weniger als 5 Minuten abzutöten, eine Wirkung, die mit einer wässrigen 1 %igen Karbolsäurelösung noch nicht in 20 Minuten erreicht wird. Im Gegensatz hierzu zeigen  $n/10$ -Lösungen von oleinsaurem Kalium überhaupt keine nennenswerte Wirkung und  $n/2,5$ -Lösungen führen erst bei einstündiger Wirkung eine teilweise Abtötung der Testbakterien herbei.

Schon aus diesen Versuchen dürfte sich ein großer Teil der in der Literatur vorhandenen Widersprüche erklären, denn es geht aus ihnen mit großer Wahrscheinlichkeit hervor, daß eine Seife um so höhere Desinfektionskraft besitzt, je stärker sie in wässriger Lösung hydrolysiert wird. Diese Theorie gewinnt jedoch an Bedeutung dadurch, daß sie durch eine ganze Reihe weiterer Beobachtungen gestützt werden konnte. Reichenbach fand nämlich des weiteren, daß die Desinfektionswirkung der fettsauren Alkalien analog der hydrolytischen Spaltung mit verringertem Molekulargewicht der Fettsäuren abnimmt. Aus der Reihe heraus fällt lediglich das Stearat, das trotz seines größeren Molekulargewichts eine etwas schwächere Desinfektionskraft, gleichzeitig aber auch eine etwas geringere Hydrolyse zeigt als das Palmitat. Ferner konnte entsprechend den aus dem obigen Satze herzuleitenden Schlüssen u. a. gezeigt werden, daß die Desinfektionskraft einer Seifenlösung bei zunehmender Verdünnung in geringerem Maße abnimmt, als der Verdünnung eigentlich entspricht. Da nämlich mit steigender Verdünnung die Hydrolyse einer Seifenlösung zunimmt, und zwar derart, daß die absolute Menge der hydrolysierten Bestandteile allerdings vermindert wird, der prozentuale Anteil des zersetzten Salzes aber stetig wächst, so muß ein Teil der Verdünnungswirkung durch die relative Zunahme der Spaltprodukte aufgehoben werden.

Trotzdem nun die obige Erklärung den bisher besprochenen, experimentell gefundenen Daten in vollkommenster Weise Rechnung trägt, muß man aber bei näherer Überlegung doch zu dem Ergebnis kommen, daß die mehr oder weniger hydrolytisch gespaltenen fettsauren Salze allein nicht für die Desinfektionskraft der handelsüblichen Seifen maßgebend sein können. Schon die Resultate Robert Kochs, der doch auf Grund seiner Untersuchungen gerade den aus Tranen und pflanzlichen Ölen, d. h. also aus hauptsächlich ungesättigten Fetten hergestellten Schmierseifen eine große Desinfektionskraft zusprach, lassen es vermuten, daß bei diesem Desinfektionsprozeß noch andere Umstände mitwirken müssen, die es möglich machen, daß auch den aus ungesättigten Fettsäuren hergestellten Seifen bisweilen eine größere Wirkung zukommen kann.

Es ist nun natürlich, hier zunächst an den „überschüssigen“ Alkaligehalt der Seifen zu denken, insonderheit da es naheliegt, in Übereinstimmung mit den Ansichten früherer Autoren (Behring usw.) auch

das aus den Seifen hydrolytisch abgespaltene Alkali als den in erster Linie für die Desinfektionskraft maßgebenden Faktor anzusprechen. In der Tat erhielt auch Reichenbach durch die Kombination einer kaum desinfizierenden Kaliumoleatlösung mit einer ebenfalls nur schwach wirksamen Kaliumhydratlösung stark desinfizierende Flüssigkeiten, und zwar wurde das Maximum des Desinfektionswertes erreicht bei einer Mischung von  $\frac{1}{6}$  Oleat (n/50) mit  $\frac{5}{6}$  Kalilauge (n/50). Entgegen der obigen Annahme würde es aber, wie er selbst zeigen konnte und wie auch vor ihm schon andere Autoren ausgesprochen haben<sup>1)</sup>, durchaus falsch sein, die Wirkung der Seife als eine reine Alkaliwirkung aufzufassen, indem Seifenlösungen in den meisten Fällen eine stärkere Wirkung besitzen, als sie günstigsten Falles vom Alkali allein ausgeübt werden könnte. Die Bedeutung des überschüssigen Kalis dürfte also weniger in seiner eigenen Desinfektionskraft als in einer Steigerung der Desinfektionswirkung der fettsauren Salze begründet sein, und so faßt Reichenbach das Ergebnis seiner Untersuchungen dahin zusammen, daß „Alkali und fettsaure Salze bei gemeinsamer Einwirkung eine gegenseitige Erhöhung ihrer Desinfektionskraft bewirken, und zwar eine stärkere Erhöhung als sie durch dieselben Mengen in einer gleich starken Lösung desselben Mittels hervorgebracht worden wäre.“

Die Frage, wie diese Erhöhung selbst zustande kommt, ist hierbei offen gelassen, ihre Deutung dürfte aber bei Berücksichtigung des Desinfektionsvorganges selbst nicht allzuschwer möglich sein.

Für die Wirksamkeit eines Desinfektionsmittels ist nämlich eine gewisse Fettlöslichkeit (Lipoidlöslichkeit) desselben Bedingung und zwar derart, daß es auf Grund seiner Lösungsaffinitäten aus einer wässrigen Lösung möglichst leicht an das lipoide Mittel (die Bakterienzelle) abgegeben wird. Es wird daher erklärlich, daß einerseits das bei der Hydrolyse der gesättigten fettsauren Salze neben dem Alkali entstehende, in erheblichem Maße lipoidlösliche saure Salz, das im wässrigen Medium relativ schwer löslich ist, leicht an die Bakterienzelle herantreten kann, und daß andererseits auch die im Wasser leicht löslichen Neutralsalze der ungesättigten Fettsäuren eine Wirksamkeit entfalten werden, wenn sie, durch Elektrolyte aus ihren wässrigen Lösungen ausgesalzen, nunmehr eine für Lipoide erhöhte Lösungsaffinität erhalten. Die Desinfektionskraft wässriger Seifenlösungen ist also, nochmals kurz zusammengefaßt, abhängig von dem jeweils obwaltenden Verhältnis zwischen den Alkalisalzen der gesättigten und ungesättigten Fettsäuren und von der Reinheit der Seife selbst, indem die Wirkung der gesättigten Seifen parallel läuft der relativen Menge hydrolysierter Fettsäure bzw. sauren Salzes, die Wirkung der ungesättigten im wesentlichen nur bedingt wird durch das Aussalzvermögen gleichzeitig vorhandener Elektrolyte. Das in Seifenlösungen vorhandene gebundene oder überschüssige Alkali ist im übrigen, von seiner eigenen, nicht gerade großen Desinfektionskraft abgesehen, noch insofern von Bedeutung, als einerseits durch die

<sup>1)</sup> Siehe z. B. Serafini, l. c.

Art desselben Unterschiede in der Lipoidlöslichkeit der sauren Salze der gesättigten Säuren, andererseits durch seine Art und Menge Änderungen der physikalischen Eigenschaften der Seifenlösung selbst (Zurückdrängung der Hydrolyse, Beeinflussung der Mikrostruktur der kolloiden Seifenteilchen) veranlaßt werden.

## **Vorkommen, Gewinnung und Reinigung der Fette und fetten Öle.**

**Vorkommen und Gewinnung.** Sowohl im Tierreich wie im Pflanzenreich sind die Fette außerordentlich verbreitet. Im Tierorganismus finden sie sich in allen Organen, an einzelnen Stellen in größerer Menge angehäuft, und, mit Ausnahme des normalen Harns, in allen tierischen Flüssigkeiten. Das Fett zeigt sich im Tierreich gewöhnlich in eigenen Zellen eingeschlossen, in größerer Menge vorzugsweise im Bindegewebe, im Netz der Bauchhöhle, in der Umgebung der Nieren, im Knochen- und Nervenmark, in der Leber und endlich in reichlicher Menge in der Milch. Bei den Pflanzen treten die Fette teils zerstreut durch die ganze Pflanze auf, teils in gewissen Organen angehäuft, so namentlich in den Samenlappen und den Samen überhaupt. Von den Samen führen besonders die stärkelosen bedeutende Mengen Fett, weniger die stärkehaltigen. Im allgemeinen bilden die pflanzlichen Ausgangsstoffe ein bedeutend wichtigeres und quantitativ größeres Material für die Fett- und Ölgewinnung als die tierischen Rohfette und zwar sind es vornehmlich die Tropen, die die meisten und fettreichsten Ölfrüchte liefern (Palmenkerne, Kokoskerne, Baumwollsaat, Rizinussamen usw.), während im gemäßigten Klima Ölsaaten schwerer gedeihen und quantitativ hinter dem in den Tropen erzielbaren Ergebnis zurückbleiben.

Die Gewinnung des Fettes aus fetthaltigen tierischen Substanzen geschieht entweder durch Ausschmelzen oder durch Extraktion des zuvor mechanisch in geeigneten Waschtrommeln vorgereinigten Rohmaterials (Rohkern, Rohausschnitt, Nierenfett, Eingeweidefett). Zu diesem Zweck wird dasselbe in besonderen Maschinen zerkleinert und entweder über freiem Feuer, im Wasserbade, durch indirekten Dampf oder heiße Luft (Trockenschmelze) oder mittels direkten Dampfes auf Wasser, gegebenenfalls unter Zusatz von Säuren oder Ätzalkalien (Naßschmelze) zum Ausschmelzen gebracht. Die bei der Trockenschmelze erhaltenen, noch außerordentlich fettreichen Rückstände werden alsdann einer Pressung und unter Umständen auch einer Benzinextraktion unterworfen, ehe sie als Viehfutter oder Stickstoffdünger verwertet werden. Aus Knochen wird das darin enthaltene Fett entweder als „Naturknochenfett“ ebenfalls durch Ausschmelzen mittels direkten Dampfes oder als „Extraktionsknochenfett“ durch Extraktion mit Benzin u. dgl. gewonnen. In ähnlicher Weise geschieht auch heute die Gewinnung der Fischfette, Leberöle und Trane; die nach der Extraktion der zunächst zerkleinerten und getrockneten Fische hinterbleibenden Fischmehle besitzen einen hohen Nährwert und werden neuerdings auch auf menschliche Nahrungsmittel verarbeitet.

Neben den hier erwähnten Rohstoffen werden jedoch noch eine Reihe weiterer Fettstoffe tierischen Herkommens gewonnen, unter denen die Kada verfette wohl die wichtigsten sind. Auch sie werden der Hauptsache nach durch Ausschmelzen und Extraktion erhalten.

Die Gewinnung der vegetabilen Fette und Öle geschieht auf Grund ihres häufigeren Vorkommens in weit größerem Maßstabe, als die der animalischen Fette; als Ausgangsmaterial dienen fast alle ölhaltigen Samen sowie das Fruchtfleisch der Oliven und der Palmfrüchte. Wie bei der Verarbeitung der tierischen Rohfette geht auch hier der eigentlichen Fettgewinnung eine Reinigung und Zerkleinerung des Rohproduktes voraus, die durch maschinelle Siebung bzw. Enthülsung oder Schälung geschieht. Die ölhaltigen Samen sind nämlich von einer festen lederartigen Hülle umgeben, die gegen den Zutritt der Luft einen dichten Verschuß bildet und so die Haltbarkeit und Transportfähigkeit der Samen bedingt, aber auch dem Ausfließen des Öls einen festen Widerstand entgegengesetzt. Um Öl aus den Samen zu gewinnen, muß deshalb notwendigerweise eine Zerreißung der Samenhülle vorangehen. Aber auch in dem inneren Teile ist das Öl nicht frei, sondern in Zellen eingeschlossen und aus diesem Grunde ist eine weitere, möglichst vollständige Zerreißung und Zerkleinerung der Ölsamen Bedingung einer guten Ausbeute. Während der nun folgenden Mahlung der Ölsamen fließt das Öl zum Teil, aber nur in beschränktem Maße, freiwillig ab. Zu einer vollständigen Abscheidung ist es notwendig, das Samenmehl unter der Presse einem starken Druck auszusetzen. Um das Öl dünnflüssiger zu machen, es also leichter zum Ausfließen zu bringen, pflegt man das Samenmehl entsprechend zu erwärmen. Diese Erwärmung hat allerdings den Nachteil, daß Farb- und Bitterstoffe, die in dem heißen Öle leichter löslich sind als in dem kalten, die Farbe und den Wohlgeschmack beeinträchtigen. Das Öl ist um so dunkler und um so schmeckender, je wärmer die Samen gepreßt werden, weshalb man bei der Herstellung von Speiseölen die Samen nur gelinde oder gar nicht erwärmt. Das kalt geschlagene Öl führt gewöhnlich den Namen „Jungfernöhl“ und ist in der Regel weniger stearinhaltig als das warm geschlagene.

Magere Ölsamen, wie Bucheckern, Hanf u. a., werden meist nur einmal gepreßt; fette Samen dagegen, wie Raps, Lein u. a., bedürfen einer zweimaligen Pressung. Die zu festen Massen zusammengedrückten Rückstände der ersten Pressung werden zu diesem Zwecke wieder zerkleinert, erwärmt und nochmals gepreßt. Man nennt die erste Pressung den Vorschlag, die zweite den Nachschlag.

Bei dem Preßverfahren verbleiben jedoch in der Regel 5—10 % Öl in den Preßrückständen (Ölkuchen). Es lag daher nahe, auch die vegetabilen Fette und Öle ebenso wie die animalischen auf dem Extraktionswege zu gewinnen. Die Ölausbeute stellt sich hierbei etwa 4—7 % höher als bei dem Preßverfahren, das Öl selbst enthält jedoch größere Mengen Harz und Schleimsubstanzen, ist also geringwertiger als das Preßöl. In der Regel werden daher nur die Preßrückstände, falls sie nicht un-



verändert als Futtermittel verwertet werden, dem Extraktionsverfahren unterworfen.

Als Extraktionsmittel werden im Großbetrieb fast ausschließlich Schwefelkohlenstoff und Benzin, seltener auch Azeton, Benzol und Chloroform verwandt. Daneben haben sich im Lauf der letzten Jahre auch die nicht brennbaren Lösungsmittel Tetrachlorkohlenstoff und vornehmlich das Trichloräthylen, kurz „Tri“ genannt, gut eingeführt. Namentlich das letztere besitzt, von seiner Nichtentflammbarkeit abgesehen, den anderen Lösungsmitteln gegenüber wesentliche Vorteile, indem seine Lösungsfähigkeit fast ausschließlich auf fettartige Substanzen beschränkt ist, andere Bestandteile des Extraktionsgutes also nur wenig angegriffen werden.

Die Gewinnung der Öle aus den zerkleinerten Samen oder Ölkuchen mit Hilfe der erwähnten Lösungsmittel ist bei Verwendung der entsprechenden Spezialapparaturen im allgemeinen eine einfache. Die Hauptschwierigkeit des Extraktionsverfahrens bildet die vollständige Entfernung des Lösungsmittels sowohl aus den entfetteten Rückständen wie aus dem gewonnenen Öle, und zwar ist diese wesentlich durch die Art und Weise bedingt, wie das Extraktionsgut zerkleinert und geschichtet wird. Als Auflockerungsmaterialien, die ein leichtes Durchdringen der Masse mit dem Lösungsmittel gewährleisten sollen, werden dem Extraktionsgut daher vielfach Wollstaub, Filzabfälle, Torf u. dgl. beigemischt. Nach vollendeter Extraktion wird das Abdestillieren des Lösungsmittels in einem besonderen Destilliergefäß vorgenommen und zwar zunächst durch indirekten, später zur Entfernung der letzten Reste des Lösungsmittels durch direkten Dampf. Bei zweckentsprechender Apparatur und Arbeitsweise sollen die jeweils auftretenden Verluste des Lösungsmittels als unwesentlich kaum in Betracht kommen.

Die Verarbeitung von Ölfrüchten (Oliven und Palmfrüchte), die im Gegensatz zu den Pflanzensamen infolge ihres leichten Verderbens weitere Transporte nicht ertragen, geschieht meist am Orte ihrer Erzeugung. Dabei sind die Gewinnungsmethoden vielfach noch recht primitiver Art, da beispielsweise die Palmölgewinnung noch ganz in den Händen der eingeborenen Neger liegt, und die Olivenpreßfabriken Italiens auch heute noch maschinell wenig fortgeschritten sind.

**Reinigung der Fette und Öle.** Die Fette und Öle, auf welche Weise sie auch gewonnen werden, sind niemals vollständig rein, sondern enthalten stets mehr oder weniger fremdartige, aus dem verarbeiteten Rohmaterial stammende Substanzen, die teils mechanisch beigemengt, teils in gelöster Form darin enthalten sind. Auch das etwaige Vorhandensein freier Fettsäuren ist für manche Zwecke hinderlich, und schließlich bedürfen auch Farbe und Geruch vielfach einer Verbesserung. Die bei der Reinigung der Fette und Öle angewandten Methoden kann man daher nach Hefter<sup>1)</sup> in die folgenden, hier in Betracht kommenden Hauptgruppen einteilen:

<sup>1)</sup> Hefter, Technologie der Fette und Öle 1, 1906, 59.



1. Methoden zur Entfernung mechanischer Verunreinigungen.
2. Methoden zur Entfernung von gelösten Eiweißstoffen, Harzen und Pflanzenschleim.
3. Maßnahmen zur Entfernung freier Fettsäure — Neutralisationsmethoden.
4. Bleichmethoden.
5. Methoden zur Entfernung von Riechstoffen — Desodorisationsmethoden.

Die Entfernung der mechanischen Verunreinigungen wie Blut- und Fleischreste bei animalischen, Samenteilchen, Pflanzenfasern, Staub, Wasser u. dgl. bei vegetabilen Fetten und Ölen, geschieht entweder durch längeres Stehenlassen in leicht erwärmten Klärgefäßen (Selbstklärung) oder durch Filtration mit Filterpressen unter Druck, indem man als Filtermaterial gleichzeitig wasserentziehende und entfärbend wirkende Substanzen wie Fullererde, Kieselgur, Blut- und Knochenkohle, Aluminiumsilikate u. dgl. in Anwendung bringt. Im Gegensatz zu diesen mechanischen Methoden erfordert die Entfernung der in Fetten und Ölen häufig gelösten Eiweißstoffe, Harze, Schleimsubstanzen u. dgl. die Anwendung chemischer Reinigungsverfahren, nachdem man heute von der Methode der Eiweißkoagulation in der Hitze absieht. Für die Raffinierung verwendet man entweder konzentrierte Schwefelsäure (Säureraffination) oder Ätzalkalien (Laugenraffination).

Die Schwefelsäure besitzt bekanntlich die Eigenschaft, die meisten organischen Stoffe, mit denen sie zusammengebracht wird, durch Wasserentziehung zu verkohlen. In gleicher Weise werden daher auch die in den Ölen enthaltenen fremden Körper zerstört. Die Öle widerstehen freilich auch nicht der energischen Einwirkung konzentrierter Säuren; wendet man aber nur wenig Schwefelsäure an, so wirkt die Säure vorzugsweise auf die fremden, beigemengten Stoffe. Die Menge der erforderlichen Schwefelsäure ist je nach der Beschaffenheit des Öles verschieden; sie beträgt zwischen 1 und 1,5 %, wenn man das Öl bei gewöhnlicher Temperatur behandelt. Erwärmt man das Öl durch Wasserdampf auf 50—60° C, so wird meist noch weniger als 1 % Säure erforderlich sein. Zu kalt darf man allerdings das Öl nicht halten, da es sonst zu dickflüssig ist und das Absetzen der verkohlten Stoffe zu sehr erschwert wird.

Der Zusatz der Schwefelsäure erfolgt in dünnem Strahle und unter fortgesetztem Rühren. Das Öl nimmt dabei eine dunkelgraue Farbe an. Das Rühren muß so lange fortgesetzt werden, bis auf einen Porzellanteller gebrachte Tropfen des Öles zeigen, daß die verkohlten Stoffe sich zu größeren schwarzen Flocken vereinigt haben und das Öl gelb und klar erscheint, was gewöhnlich nach  $\frac{3}{4}$ —1 Stunde der Fall ist.

Sobald die ausgeschiedenen, verkohlten Stoffe sich zu Flocken vereinigt haben, bleibt das Öl 6—12 Stunden ruhig stehen, damit sich jene ruhig zu Boden senken. Nach dieser Zeit zapft oder schöpft man das Öl von dem Bodensatz, welcher ziemlich fest am Boden liegt, ab und mischt ihm dann  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$  seines Volumens heißen oder doch warmen

Wassers hinzu, auf 100 l des Öles also 25—33 l Wasser. Man rührt hierauf eine Viertelstunde anhaltend, aber sehr mäßig um, damit nicht viel Schaum gebildet und das Öl nicht zu sehr zerteilt wird, und läßt dann das Gemisch so lange ruhig stehen, bis sich das Öl von dem Wasser geschieden hat.

Ist diese Scheidung erfolgt, so trennt man das Wasser durch einen dicht über dem Boden angebrachten Hahn ab und wiederholt das Zumischen von warmem Wasser noch ein- oder zweimal, bis eine völlige Entfernung der Schwefelsäure erreicht ist. Ein Zusatz von Kalk ist dabei nicht notwendig; im Gegenteil wird bei Anwendung von gebranntem Kalk leicht etwas Öl verseift, und bei Benutzung von Kreide ist der Schaum, welcher sich infolge der entwickelten Kohlensäure bildet, unangenehm. Dem letzten Wasser kann aber eine kleine Menge Soda zugegeben werden.

Sobald nach dem letzten Auswaschen die Trennung von dem Wasser wieder möglichst vollständig erfolgt ist, kann zur Klärung des Öles geschritten werden, die, falls man von einer Selbstklärung absehen will, am schnellsten durch den Zusatz von etwas Kochsalz, Aluminiumsulfat oder Alaun erreicht wird.

In der Regel werden bei der Säureraffination drei Schichten erhalten, eine obere Schicht des raffinierten Öles, eine mittlere Schicht des Raffinationssatzes (Sauertrieb) und die untere saure Schicht. Der Sauertrieb bildet eine zähflüssige, dickliche Masse, die die verkohlten Organsubstanzen neben fettartigen Verbindungen enthält und mancherlei technische Verwendung findet.

Allgemeiner als die Säureraffination wird die Laugenraffination angewendet, durch welche gleichzeitig die Entfernung etwa in dem Öl vorhandener freier Fettsäuren erreicht wird. Man verfährt in der Regel so, daß man das zu reinigende Öl leicht erwärmt, mit einigen Prozenten Kali- oder Natronlauge verrührt, deren Stärke den Umständen entsprechend verschieden sein kann. Der sich bildende flockige Niederschlag (Raffinationssatz), der aus Seife, Neutralfett und den gleichzeitig ausgefällten Verunreinigungen des Öles besteht, wird zum Absitzen gebracht und findet entweder als solcher (soapstock) in der Seifenindustrie Verwendung oder wird nach dem Behandeln mit Mineralsäuren in Form einer 40—70 %igen Fettsäure als Abfallfett in den Handel gebracht.

Bei dieser Laugenraffination tritt jedoch häufig der Übelstand in Erscheinung, daß sich der gebildete Seifenleim nur schwer und außerordentlich langsam von dem gereinigten Öl absetzt. Um eine schnelle Trennung zu erreichen ist daher vielfach die Zuhilfenahme einer geeigneten Zentrifuge empfehlenswert. An Stelle der Ätzalkalien hat man namentlich in früheren Jahren auch Alkalikarbonate, Ammoniak, Erdalkalien, Natriumaluminat u. dgl. für die Raffination bzw. Neutralisation der freien Fettsäuren verwandt, alle diese Reagenzien haben sich aber den ersteren gegenüber nicht gehalten.

Eine Neutralisation der Fette und Öle läßt sich weiter auch durch die Behandlung mit Alkohol erreichen, in welchem die freien Fettsäuren

löslich, die Fette selbst aber unlöslich sind. Das Verfahren hat sich aber nicht allgemein eingeführt.

Die Bleichmethoden, welche bei der Verarbeitung der Fette und Öle in Anwendung kommen, sind außerordentlich zahlreich, und es gibt wohl kein Bleichmittel in der chemischen Industrie, das nicht auch auf diesen Spezialzweig angewandt worden ist. Dies erklärt sich auf Grund der Tatsache, daß einmal die Ursache der Färbung bei den einzelnen Produkten eine durchaus verschiedene sein kann und dieser jeweiligen Ursache entsprechend auch eine andere Behandlungsweise erforderlich ist, und daß zweitens auch heute noch die Industrie über ein in jeder Beziehung befriedigendes Bleichverfahren nicht verfügt. Im allgemeinen kann man die heute üblichen Bleichmittel einteilen in drei Gruppen und zwar solche, welche

1. den Farbstoff durch Komplementärwirkung überdecken,
2. den Farbstoff absorbieren,
3. den Farbstoff durch chemischen Eingriff zerstören.

Im letztgenannten Fall kann die Zerstörung durch Verkohlung, Oxydations- oder Reduktionsmittel erfolgen.

Die Überdeckung der Farbstoffe durch Komplementärfarben ist naturgemäß nur in geringem Maße anwendbar und kann Erfolge auch nur dort erwarten lassen, wo kleine Veränderungen in der Nuance des Fettes erwünscht erscheinen. Im Gegensatz hierzu wird die Absorptionsbleiche jedoch in größerem Umfange angewandt, und zwar bedient man sich auch hier der schon oben erwähnten feinverteilten, porösen Materialien — Fullererde, Walkerde, Knochenkohle, Entfärbungspulver aus der Blutlaugensalzfabrikation, Hydrosilikate u. dgl. —, welche viele Farbstoffe auf ihrer Oberfläche lebhafter verdichten als die Fette selbst. In der Regel wird der erreichbare Effekt schon erzielt, wenn man das zu bleichende Fett bei erhöhter Temperatur mit 5—10 % der Bleicherde verrührt und alsdann filtriert oder in einfacherer Weise die Fette durch ein Filter schickt, das die genannten Entfärbungspulver als Filtermaterial enthält. Es bleibt jedoch zu beachten, daß bei diesen Verfahren etwa 40 % der Bleicherde an Fett in der Filtermasse zurückgehalten werden, die nur auf dem Extraktionswege wiederzugewinnen sind, und daß weiter die Bleichpulver selbst schnell an Wirksamkeit verlieren.

Die chemischen Bleichverfahren sind, soweit sie durch Verkohlung der Farbstoffe wirken, mit der oben besprochenen Säureraffination identisch. Aber auch bei der Laugenraffination findet eine Bleichwirkung statt, indem der ausgeschiedene Raffinationssatz die in dem Öle vorhandenen Farbstoffe mit zu Boden schlägt. Für die Oxydationsbleiche kommen alsdann weiter in Betracht Luft, Sauerstoff, Ozon, Superoxyde, Kaliumpermanganat, chromsaure Salze, Chlor, Hypochlorite, Chlorate usw., für die Reduktionsbleiche vornehmlich schweflige und hydroschweflige Säure bzw. ihre Salze und Derivate (Blankit und Dekrolin).

Die älteste Form der Oxydationsbleiche ist die sogenannte Naturbleiche, die durch die gemeinsame Einwirkung von Luft, Licht und Wasser eine Aufhellung dünngeschichteter Fettstoffe bedingt, indem als wirkende Agenzien wahrscheinlich Ozon und Wasserstoffsuperoxyd entstehen. Die Methode findet heute jedoch lediglich noch bei der Verarbeitung des Bienenwachses Verwendung, während man für die Bleichung der Fette und Öle in der Regel die Anwendung chemischer Bleichmittel vorzieht. Nur bei der Palmölbleiche macht man auch von der Wirkung des Luftsauerstoffes direkten Gebrauch, indem man in das warme Öl längere Zeit einen starken Luftstrom einbläst.

Die Wirkung des Wasserstoffsuperoxydes und seiner Salze (Bariumsuperoxyd), deren Anwendung sich namentlich für die Bleichung des Sulfuro Olivenöles empfiehlt, beruht ebenfalls auf der Wirksamkeit des aus diesen Verbindungen leicht abspaltbaren Sauerstoffes. Das Wasserstoffsuperoxyd kommt in wässriger Lösung mit der Bezeichnung „10 Vol.“ oder auch „10fach“ in den Handel, d. h. die wässrige Lösung entwickelt das zehnfache Volumen Sauerstoff, was dem Gewicht nach etwa 3 % Wasserstoffsuperoxyd entspricht. Während des Bleichprozesses muß das Reagens mit dem Öl innig vermischt werden, und da der Endeffekt erst im Laufe mehrerer Tage erreicht wird, ist eine Trennung der beiden Komponenten durch häufiges Durchkrücken zu verhindern. Die Wirksamkeit des Bleichmittels ist jedoch in hohem Maße von der Natur des zu bleichenden Fettes abhängig, insonderheit Leinöl, das durch die Schwefelsäurebleiche sehr schön entfärbt wird, wird in seiner Farbe durch Wasserstoffsuperoxyd kaum beeinflusst. Neben den genannten Superoxyden sind aber auch andere Verbindungen mit aktivem Sauerstoff (Natriumperborat und -persulfat) und insonderheit auch die organischen Superoxyde, wie beispielsweise das Luzidol (Superoxyd der Benzoesäure) verwendbar, mit denen in Spezialfällen vielfach sehr gute Bleicheffekte erreicht werden.




Die am häufigsten angewandten und für die Technik wichtigsten oxydativen Bleichmittel sind jedoch der Chlorkalk, das Kaliumpermanganat und das Kaliumbichromat.

Um mit Chlorkalk zu bleichen, übergießt man ihn mit ungefähr dem zehnfachen Gewicht Wasser, läßt das Gemisch einige Zeit stehen, indem man bisweilen umrührt, und läßt dann den Bodensatz absetzen. Von der darüber stehenden Flüssigkeit gibt man zu dem zu bleichenden Öl, das man zuvor mit etwas Schwefelsäure oder Salzsäure versetzt hat, und rührt anhaltend um. Nachdem das Öl genügend gebleicht erscheint, wird es mit heißem Wasser ausgewaschen und hierauf durch Filtrieren geklärt. Da indessen das während des Bleichprozesses entwickelte Chlor die Fette und Öle unter Umständen leicht angreift, ist bei Anwendung des Verfahrens eine gewisse Vorsicht geboten.

Überrangsaures Kali mit Schwefelsäure wurde früher vornehmlich zum Bleichen von Palmöl verwandt. Man gab unter beständigem Rühren zu dem geschmolzenen Öl eine stark mit Schwefelsäure angesäuerte Lösung des Salzes und setzte das Rühren eine halbe bis eine ganze Stunde fort. Hierauf überließ man das Öl bis zum anderen Tage

der Ruhe. Auf der bräunlichen, mangansulfathaltigen Flüssigkeit lagerte alsdann das gebleichte Öl; erstere wurde entfernt, letzteres wiederholt mit heißem Wasser gewaschen und dann zum Absetzen der Ruhe überlassen. — Statt des übermangansäuren Kalis wurde häufig auch Braunstein (Mangandioxyd) genommen. Man versetzte das erwärmte Öl mit verdünnter Schwefelsäure und gab fein gepulverten Braunstein in kleinen Mengen unter beständigem Rühren so lange hinzu, bis die anfänglich schwarze Masse hell geworden war. Nachdem dies erreicht war, verfuhr man wie oben angegeben.

Das übermangansäure Kali ist als Bleichmittel für Fette jetzt allgemein durch das Kaliumbichromat verdrängt worden. Diese Bleiche verdanken wir einem Engländer, Watt, der sein Verfahren 1836 im London Journal veröffentlicht hat. Während Watt jedoch zum Ansäuern Schwefelsäure benutzte, nimmt man statt derselben jetzt gewöhnlich Salzsäure, so daß als bleichendes Agens nicht wie bei Verwendung von Schwefelsäure Sauerstoff, sondern vornehmlich Chlor in Erscheinung tritt. Die Ausführung ist eine ähnliche wie bei der Bleiche mit übermangansäurem Kali und Schwefelsäure, indem man in das flüssige Fett oder Öl die verdünnte Salzsäure einträgt und das Ganze hierauf unter Erwärmung mit 1—2% Kaliumbichromat zu einer möglichst vollkommenen Emulsion verrührt. Die Reaktionsgleichungen, nach denen das den Bleicheffekt bedingende Prinzip (Sauerstoff oder Chlor) entwickelt wird, sind die folgenden:



Auch die Verwendung von Kaliumchlorat in salzsaurer Lösung verläuft in ähnlicher Weise nach der Gleichung:



Bei all diesen Bleichverfahren ist zu beachten, daß sich die für ihre wirksame Durchführung notwendigen Emulsionen nach Beendigung des jeweiligen Prozesses oft nur schwer wieder trennen lassen, und zwar besonders dann, wenn das Fett selbst durch Aufnahme von Sauerstoff oder Chlor chemisch verändert wurde. Die dann entstandenen Chlor-, Oxy- oder Chloroxyfette besitzen nämlich ein besonders ausgeprägtes



Emulsionsvermögen, so daß eine endgültige Trennung alsdann lediglich durch einen mehr oder weniger großen Kochsalzzusatz erreicht werden kann.

Für die Reduktionsbleiche mit schwefliger bzw. hydroschwefliger Säure bedient man sich am zweckmäßigsten des sauren schwefligsauren Natrons (Natriumbisulfit) bzw. des wasserfreien hydroschwefligsauren Natrons (Blankit) oder sonstiger hydrosulfithaltiger Bleichlaugen. Die Bleichung mit schwefliger Säure erfolgt am besten in schwach saurer, die mit Hydrosulfiten in alkalischer Lösung. Auf 10 kg Öl werden in der Regel 1—1½ kg Natriumbisulfit oder 0,3—0,5 kg Hydrosulfit benötigt. Bei dieser Arbeitsweise zu beachten bleibt jedoch, daß die auf dem Reduktionswege gebleichten Fette leicht wieder nachdunkeln.

Die hier beschriebenen Bleichmethoden veranlassen, soweit sie auf einer Zerstörung der Farbstoffe durch chemischen Eingriff beruhen, in der Regel auch eine Geruchsverbesserung der behandelten Öle, weil die genannten Mittel gleichzeitig auch auf die dem Öl beigemischten Riechstoffe einwirken. Die vornehmlich angewandte Arbeitsweise, welche unter Umständen selbst bei Fischölen und Tranen eine weitgehende Desodorisierung herbeiführt, ist jedoch eine physikalische, indem man die Riechstoffe mit Wasserdampf, Luft und indifferenten Gasen, wie Stickstoff oder Kohlensäure, aus dem heißen Fett oder Öl, gegebenenfalls im Vakuum zu vertreiben sucht. Die speziellen Arbeitsbedingungen müssen sich dabei den jeweils gegebenen Objekten anpassen und sind durch Variation der genannten Faktoren zu ermitteln. Auch die Hydrierung der Fette (Fetthärtung) führt in vielen Fällen, und zwar stets dann, wenn der Geruchsbildner ungesättigten Charakter besitzt, zu völlig geruchlosen Produkten. Trane werden beispielsweise bei der katalytischen Behandlung mit Wasserstoff in talgartige Fette verwandelt, deren Eigengeruch an das Ausgangsmaterial nicht mehr erinnert.

Vielfach läßt sich allerdings eine Desodorisierung der Fettstoffe, und zwar namentlich der sogenannten Abfallfette (Gerberei- und Lederfette, Abwässer- und Fäkalfette, abfallende Trane u. dgl.) in der geschilderten Weise nicht erreichen, es ist dann die Vakuumdestillation der durch vorherige Spaltung erhaltenen Fettsäuren mit überhitztem Wasserdampf das einzige Mittel, um ein einigermaßen befriedigendes Ergebnis zu erzielen. Eine der Destillation vorausgehende Behandlung der glyzerinfreien Fettsäuren entweder mit 6—10 % konzentrierter Schwefelsäure bei etwa 100—120° oder mit schmelzenden Ätzalkalien führt in der Regel aber selbst bei ganz minderwertigen Fetten zu in jeder Beziehung ausgezeichneten Destillaten.

## Die Untersuchung der Fette und fetten Öle.

Bei der Untersuchung von Fetten und fetten Ölen kann es sich um die Lösung sehr verschiedener Aufgaben handeln. Es kann die chemische Konstitution eines Fettes oder Öles, seine Identität, sein Gehalt an festen und flüssigen Glyzeriden, an Glyzerin und freien Fettsäuren, eine absichtliche oder unabsichtliche Verunreinigung mit anderen



Fetten oder Ölen oder auch mit fremdartigen Beimengungen festzustellen sein. Die chemische Konstitution eines Fettes zu bestimmen, ist Sache der Wissenschaft und soll uns hier nicht beschäftigen; die anderen Untersuchungen sind aber häufig auch in der Seifenindustrie erforderlich, so daß es geboten erscheint, auf die verschiedenen, dabei in Anwendung kommenden Prüfungsmethoden näher einzugehen. Man kann sie in drei Klassen einteilen: in organoleptische, in physikalische und in chemische.

Die organoleptischen Mittel, d. h. Geruch, Geschmack und Farbe, sind beim Handel mit Ölen die am meisten angewandten Kriterien der Güte. Sie setzen selbstverständlich eine große Übung voraus, sind aber keineswegs zuverlässig, da sie sich nicht nur mit dem Alter, sondern auch mit der Abstammung ändern. So hat z. B. Leinöl aus russischer Saat einen anderen Geschmack als solches aus indischer Saat. — Den Geruch eines Öles pflegt man durch Verreiben in der inneren Handfläche zu prüfen; auch hat man vorgeschlagen, einige Tropfen des zu untersuchenden Öles in einer kleinen Porzellanschale vorsichtig zu erwärmen und zur Vergleichung dieselbe Operation gleichzeitig mit einem anderen Öle derselben Art vorzunehmen.

Von wirklichem Wert für die Untersuchung der Fette sind jedoch nur die physikalischen und chemischen Methoden.

Handelt es sich um die Untersuchung einer größeren Partie eines Fettes oder Öles, so kommt es in erster Linie darauf an, eine richtige Durchschnittsprobe zu erhalten, und daher ist die Art der Probenahme von Wichtigkeit. Bei Ölen ist sie verhältnismäßig leicht ausführbar. Für den Fall, daß sich Stearin ausgeschieden hat, muß man durch Umrühren u. dgl. eine möglichst gleichmäßige Verteilung des ausgeschiedenen Fettes herbeiführen. Bei den festen Fetten ist es schwieriger, eine richtige Durchschnittsprobe zu ziehen. Nach Lewkowitsch<sup>1)</sup> ist hierfür die folgende Methode in den Seehäfen und Fabriken üblich: Mit Hilfe eines Probestechers werden mehrere Fettzylinder von mindestens 20 cm Länge und 2,5 cm Dicke jedem Fasse entnommen und diese Proben in dem Nettogewichte der Fässer entsprechenden Mengen gemischt. Die so erhaltene Masse wird alsdann auf dem Wasserbade in einer Schale bei einer 60° C nicht übersteigenden Temperatur erwärmt. Sobald das Fett geschmolzen ist, wird die Schale vom Wasserbade abgenommen und die Masse tüchtig durchgerührt, damit Wasser und Verunreinigung sich nicht am Boden des Gefäßes absetzen können.

Die Untersuchung der Fette beginnt mit der Bestimmung des Wassers und derjenigen fremden Substanzen, die ihnen von der Darstellung her anhaften oder absichtlich oder unabsichtlich zugesetzt und leicht zu entfernen sind, d. h. also mit der Herstellung reiner, von diesen leicht entfernbaren Stoffen befreiter Fettsubstanz. Zu beachten ist, daß dann noch eine Anzahl fettähnlicher Substanzen, wie Harz, Paraffin, Mineralöle, Teer- und Harzöle, mit dem Fett innig vermischt,

<sup>1)</sup> Chem. Technologie, 1, 160.

erst bei der späteren Untersuchung aufgefunden und ihrer Menge nach bestimmt werden können.

Um den Wassergehalt zu bestimmen, werden 1—2 g des Fettes in ein mit einem hineingestellten Glasstab gewogenes kleines Becherglas oder in eine Glasschale gebracht und unter öfterem Umrühren bei 95—100° bis zur Gewichtskonstanz getrocknet.

Zuweilen werden feste Fette, namentlich Talg, in betrügerischer Absicht mit kaustischem Kali oder Kaliseife versetzt, indem sie dadurch die Fähigkeit erhalten, größere Quantitäten Wasser aufzunehmen. In diesem Falle läßt sich das Fett durch Trocknen bei 100° C nicht wasserfrei erhalten; man bestimmt dann am besten den Gehalt an Fett, Verunreinigungen und Pottasche und findet den Wassergehalt aus der Differenz.

Zur Bestimmung der festen fremden Substanzen, wie Hautfragmente, Pflanzenteile, Schmutz usw. (Trübstoffe), werden 10—20 g Fett in Petroleumäther gelöst und sodann durch ein trocknes, tariertes Filter gegossen, welches mit demselben Lösungsmittel so lange nachgewaschen wird, bis ein Tropfen des Filtrats, auf Papier verdunstet, keinen Fettfleck hinterläßt. Hierauf trocknet man bei 100° C und wägt. Die Gewichtszunahme des Filters gibt den im Fett enthaltenen Schmutz.

Bleibt nach der Lösung des Fettes ein reichlicher organischer Rückstand, so wird er durch Befeuchten mit Jodlösung geprüft. Tritt Blaufärbung ein, so sind stärkehaltige Substanzen vorhanden, deren Gegenwart sich auch bei der mikroskopischen Untersuchung des Fettes verrät.

Infolge unvollkommener Reinigung nach der Raffinierung können die Fette Schwefelsäure, kohlensaure Alkalien, Alaun u. dgl. enthalten und demnach ist bei Untersuchung eines Fettes oder Öles auch auf etwaige Beimengungen dieser Art zu prüfen. Die Schwefelsäure findet man nach tüchtigem Schütteln mit destilliertem Wasser, durch Fällung der wässrigen Flüssigkeit mit Chlorbarium. Ein weißer Niederschlag zeigt die Gegenwart von Schwefelsäure an. Einen Gehalt an kohlensaurem Alkali ermittelt man durch Schütteln des Öles mit Wasser und Prüfung des letzteren auf alkalische Reaktion mit Lackmuspapier. Alaun läßt sich durch Schütteln mit Wasser, dem etwas Salpetersäure beigemischt ist, Eindampfen der wässrigen Lösung und Versetzen mit Ammoniak nachweisen. Bei Gegenwart von Alaun entsteht ein weißer Niederschlag.

Fig. 2.  
Extraktions-  
apparat nach  
Soxhlet.

Sind in einem Fett größere Mengen fremder Substanzen enthalten, so wird auch eine direkte Bestimmung des Fettgehaltes vorgenommen, indem man die klar filtrierte Petrolätherlösung in einem gewogenen Gefäße abdunstet und den Rückstand trocknet und wägt. Diese Bestimmung läßt sich bei Gegenwart schleimiger oder stärkemehlhaltiger Substanzen bequemer und genauer durchführen, wenn man etwa 5 g

des Fettes mit der 4—6fachen Menge reinen, feingemahlten Gipses mischt, bei 100° C trocknet und sodann im Extraktionsapparat extrahiert. Sehr bewährt hat sich zur Fettbestimmung der Extraktionsapparat von Soxhlet, von dem Fig. 2 eine leichter herzustellende Modifikation zeigt.

Die zu extrahierende Substanz kommt in eine Hülse aus Filtrierpapier. Damit die Heberöffnung am Boden durch die Hülse nicht verschlossen werde, kann<sup>a</sup> man sie auf einen ringförmig gebogenen Blechstreifen stellen. Die Hülse soll nicht ganz angefüllt werden; um zu verhüten, daß kleine Teilchen der Substanz weggeschwemmt werden, legt man noch etwas Watte auf. Das Rohr *B* wird mittels eines Korkes in ein Kölbchen von etwa 100 ccm Inhalt eingesetzt, welches man vorher mit 50 ccm des Extraktionsmittels (Chloroform, Äther, Petroleumäther) beschickt hat, dann bringt man in den Extraktionszylinder so viel von derselben Flüssigkeit, bis sie durch den Heber abfließt, verbindet *A* mit einem Rückflußkühler und erwärmt das Kölbchen auf dem Wasserbade. Die Dämpfe der im Kölbchen befindlichen Flüssigkeit gelangen durch *B* nach *A* und auch zum Teil noch in den Kühler, wo sie kondensiert werden. Die Flüssigkeit sammelt sich in *A* an, durchdringt die Substanz und erreicht endlich den Stand *h*, worauf sie abgehebert und *A* völlig entleert wird, ein Vorgang, der sich je nach der Stärke des Erwärmens etwa 20—30 mal wiederholt. Filter, auf welchen sich zu extrahierende Niederschläge befinden, werden einfach zusammengebogen und in den Apparat gebracht.

In den meisten Fällen genügt jedoch ein Trocknen und Filtrieren der Fettsubstanz, deren weitere Untersuchung den wichtigsten Teil der Analyse bildet.

**Physikalische Methoden.** Von physikalischen Eigenschaften hat man die Viskosität, das spezifische Gewicht, den Schmelz- und Erstarrungspunkt, den Brechungsindex und die Refraktometerzahl zu verwerthen gesucht.

Es wurde bereits erwähnt, daß die Öle bei gewöhnlicher Temperatur durch eine gewisse Dickflüssigkeit (Viskosität) ausgezeichnet sind. Als Maß dieser Dickflüssigkeit kann die Zeit dienen, welche gleiche Mengen Öl bedürfen, um aus einer Öffnung von bekannter Weite bei gleicher Temperatur auszufließen.

Wichtiger für die Ölprüfung ist indessen die Bestimmung des spezifischen Gewichts. Für den Handel mit Ölen hat man daher besondere Aräometer, sogenannte Ölwagen oder Oleometer konstruiert, unter denen neben dem Pyknometer und der Mohr-Westphalschen Wage die gebräuchlichsten auch heute noch das Lefébresche Oleometer, die Fischersche Ölwage und das Brixsche Aräometer sind. Das Oleometer von Lefèbre hat eine Skala, auf welcher die spezifischen Gewichte der verschiedenen im Handel vorkommenden Öle angegeben sind. Da es aber nicht gut ausführbar ist, 4 Ziffern nebeneinander auf die Skala zu bringen, so werden die erste und die letzte fortgelassen, und nur die beiden mittleren beibehalten, was auch weiter keinen Nachteil hat, seitdem man sich im Handel darüber verständigte.

So muß z. B. vor den Ziffern 1—40 eine 9 angenommen werden, um das spezifische Gewicht eines Öles auszudrücken. Das Rüböl also, das die Zahl 15 aufweist, besitzt das spezifische Gewicht 0,915. Um das Ablesen zu erleichtern, werden die Öle gleichzeitig durch eine Farbe bezeichnet, welche derjenigen möglichst gleichkommt, die jede Sorte bei der Behandlung mit konzentrierter Schwefelsäure annimmt. Diese Farben lassen beim Eintauchen die Stelle, bis zu welcher das Instrument in das Öl eindringt, deutlicher hervortreten, so daß man nicht nötig hat, dasselbe herauszunehmen, um das spezifische Gewicht des Öles abzulesen. Die Graduierung ist für 15° gültig; da das spezifische Gewicht der fetten Öle mit der Temperatur sehr stark schwankt, und zwar stärker als bei anderen Flüssigkeiten, so müssen insonderheit Vergleichsproben bei derselben Temperatur vorgenommen werden. Stellt man die Proben mit dem Oleometer bei einer anderen Temperatur an als bei 15° C, so beträgt der Unterschied im spezifischen Gewicht 0,001 mehr oder weniger für jede 1,5° unter oder über dieser Normaltemperatur.

Obgleich die Ölwagen bei der Prüfung der Öle auf ihre Reinheit häufig ganz gute Dienste leisten können, so darf man doch nicht glauben, daß man sich mit unbedingter Sicherheit auf ihre Angaben verlassen kann. Die Unterschiede in den spezifischen Gewichten der Öle sind sehr gering, und genaue Versuche haben erwiesen, daß die Schwankungen des spezifischen Gewichts einer und derselben Ölgattung je nach Alter, Bereitungsart usw. oft ebenso groß sind, wie die Unterschiede zwischen einem Öle und einem anderen, das als Verfälschungsmittel dient; dazu kommt noch, daß es ziemlich schwierig ist, mit dickflüssigen Substanzen genaue aräometrische Messungen vorzunehmen. Bestimmungen des spezifischen Gewichts sind deshalb nur als ein auf einzelne Fälle beschränktes und durchschnittlich nicht zuverlässiges Mittel zur Erkennung der fetten Öle anzusehen. Als ein brauchbares Unterscheidungsmerkmal kann indessen das spezifische Gewicht dienen, wenn es sich darum handelt, festzustellen, ob zwei Öle identisch oder verschieden sind.

Die Ölwagen geben jedoch nicht immer das spezifische Gewicht direkt an, viele besitzen auch eine besondere Teilung nach Graden. Die folgende, von Benedikt<sup>1)</sup> zusammengestellte Tabelle ermöglicht jedoch ohne weiteres die Umrechnung der bei den einzelnen Instrumenten abgelesenen Grade  $n$  in das spezifische Gewicht  $s$ .

Aräometer von	Temperatur	Flüssigkeit schwerer als Wasser	Flüssigkeit leichter als Wasser
Balling . . . . .	17,5° C	$s = \frac{200}{200 - n}$	$s = \frac{200}{200 + n}$
Baumé <sup>2)</sup> . . . . .	12,5° C	$s = \frac{144}{144 - n}$	$s = \frac{144}{144 + n}$

<sup>1)</sup> Benedikt-Ulzer, Analyse der Fette und Wachsorten, 4. Aufl., Berlin 1903, S. 111.

<sup>2)</sup> Man achte darauf, welche Normaltemperatur auf dem Aräometer angegeben ist, und wähle danach eine der drei gegebenen Formeln aus.

Aräometer von	Temperatur	Flüssigkeit schwerer als Wasser	Flüssigkeit leichter als Wasser
Baumé . . . . .	15° C	$s = \frac{144,3}{144,3 - n}$	$s = \frac{144,3}{144,3 + n}$
Baumé . . . . .	17,5° C	$s = \frac{146,78}{146,78 - n}$	$s = \frac{146,78}{146,78 + n}$
Beck . . . . .	12,5° C	$s = \frac{170}{170 - n}$	$s = \frac{170}{170 + n}$
Brix . . . . .	$\begin{cases} 12,5^\circ \text{ R} \\ 15,625^\circ \text{ C} \end{cases}$	$s = \frac{400}{400 - n}$	$s = \frac{400}{400 + n}$
Cartier . . . . .	12,5° C		$s = \frac{136,8}{136,8 + n}$
Fischer . . . . .	$\begin{cases} 12,5^\circ \text{ R} \\ 15,625^\circ \text{ C} \end{cases}$	$s = \frac{400}{400 - n}$	$s = \frac{400}{400 + n}$
Gay-Lussac . . . . .	4° C	$s = \frac{100}{n}$	$s = \frac{100}{n}$
E. G. Greiner . . . . .	$\begin{cases} 12,5^\circ \text{ R} \\ 15,625^\circ \text{ C} \end{cases}$	$s = \frac{400}{400 - n}$	$s = \frac{400}{400 + n}$
Stoppani . . . . .	$\begin{cases} 12,5^\circ \text{ R} \\ 15,625^\circ \text{ C} \end{cases}$	$s = \frac{166}{166 - n}$	$s = \frac{166}{166 + n}$

Zur Bestimmung des Schmelzpunktes sind verschiedene Methoden in Vorschlag gebracht worden; die wichtigsten sind folgende: 1. Man saugt das geschmolzene Fett in ein einseitig zugeschmolzenes Kapillarröhrchen auf, das man an einem Thermometer mit langgezogenem Quecksilbergefaß befestigt, so daß sich die Substanz in gleicher Höhe mit dem letzteren befindet. Nach völligem Erstarren des Fettes bringt man alsdann das Thermometer in ein etwa 3 cm im Durchmesser weites Reagenzglas, in welchem sich die zur Erwärmung bestimmte Flüssigkeit (konzentrierte Schwefelsäure oder Glyzerin) befindet. Man erwärmt langsam und beobachtet als Schmelzpunkt diejenige Temperatur, bei welcher das Fett völlig klar und durchsichtig wird. 2. Man überzieht die Kugel eines Thermometers mit einer etwa 3 mm starken Schicht des zu untersuchenden Fettes, taucht das Thermometer in Wasser und beobachtet bei langsamer Erwärmung die Temperatur, bei welcher das Fett sich ablöst. Bei beiden Methoden muß man die Röhrchen bzw. das Thermometer mit dem wieder erstarrten Fett erst ein oder, bei ganz weichen Fetten, zwei Tage lang beiseite legen, bevor sie zum Versuche benutzt werden, da die Fette, namentlich die weichen, nach dem Schmelzen nur sehr langsam wieder ihre natürliche Festigkeit annehmen.

Bei der erstgenannten Methode wird also ein gewisser Grad der Durchsichtigkeit, bei der anderen eine gewisse Beweglichkeit der Fettteilchen als Schmelzpunkt angesehen. Da beide Methoden indessen gleiche Resultate nicht ergeben und insonderheit die zweite eine gewisse Willkür in der Versuchsanordnung nicht ausschließt, hat man nach einer zwischen den bayerischen Vertretern der angewandten Chemie

getroffenen Vereinbarung die erstgenannte Methode als maßgebend angesehen.

Der Schmelzpunkt der aus den Fetten oder Ölen abgeschiedenen Fettsäuren wird in gleicher Weise ermittelt. Da seine Bestimmung zuverlässiger ist als die Schmelzpunktsbestimmung der Neutralfette, ist es empfehlenswert, bei Untersuchung von Fetten den Schmelzpunkt der abgeschiedenen Fettsäuren als maßgeblich zu betrachten.

Die Unregelmäßigkeiten, die man bei der Schmelzpunktsbestimmung der Fette beobachtet, sowie die Tatsache, daß die mit Fett beschickten Kapillaren erst nach vernhältnismäßig langer Zeit für die Bestimmung benutzt werden dürfen, haben dazu geführt, zur Vergleichung und Wertbestimmung der Fette an Stelle des Schmelzpunktes den Erstarrungspunkt zu benutzen. Diese Bestimmung bietet keine Schwierigkeiten, da beim Erstarren der geschmolzenen Fette die sogenannte „Schmelzwärme“ frei wird und die Temperatur daher während des Erstarrens eine Zeitlang konstant bleibt, unter Umständen sogar plötzlich um einige Zehntelgrade ansteigt. Bei einigen Fetten ist das Maximum, auf welches die Temperatur steigt, konstant, sie ist also als Erstarrungspunkt zu betrachten; andere Fette zeigen aber diese Konstanz nicht und es ist daher nicht möglich, einen Erstarrungspunkt genau zu ermitteln. Wie erwähnt, ist es deshalb, ebenso wie bei der Schmelzpunktsbestimmung, vorzuziehen, zur Beurteilung eines Fettes den Erstarrungspunkt der daraus abgeschiedenen Fettsäuren zu bestimmen. Zu diesem Zwecke verseift man zunächst 150 g der zu untersuchenden Probe mit 120 ccm einer kaustischen Kalilauge vom spezifischen Gewicht 1,4 und 120 ccm Alkohol. Die entstandene dicke Seife wird alsdann in 1000 ccm Wasser gelöst, der Alkohol durch Kochen verjagt und die Seifenlösung schließlich mit verdünnter Schwefelsäure von 18° Bé zerlegt. Die abgeschiedenen Fettsäuren werden vom Säurewasser getrennt, mehrfach mit reinem Wasser gewaschen und schließlich durch ein trockenes Faltenfilter im Heißwassertrichter filtriert. Die Fettsäuren werden unter einem Exsikkator dem Erstarren überlassen und über Nacht aufbewahrt. Am folgenden Tage wird die Fettsubstanz in einem Luftbade oder über freier Flamme vorsichtig geschmolzen und soviel davon in ein 15 cm langes und 3,5 cm weites Reagenzglas gegossen, als notwendig ist, um das Rohr mehr als zur Hälfte zu füllen. Das Reagenzglas wird in dem Halse einer 10 cm weiten und 13 cm hohen Flasche mittels eines Korkes befestigt und ein genaues, in  $\frac{1}{10}$ -Grade eingeteiltes Thermometer so in die Fettsäuren eingesenkt, daß die Thermometerkugel sich in der Mitte der Fettmasse befindet. Man läßt dann langsam erkalten; sobald man am Boden des Reagenzglases einige Kristalle beobachtet, wird die Masse mit dem Thermometer umgerührt, ohne daß hierbei die Gefäßwände berührt werden, damit sich alle erstarrten Partikelchen, sowie sie entstehen, in der Masse gut verteilen. Die Fettsäuren werden dann durch ihre ganze Masse hindurch trübe. Jetzt wird die Temperatur genau beobachtet. Zweckmäßig ist es, die gefundenen Werte innerhalb gewisser Zeiträume aufzuschreiben. Erst wird die Temperatur fallen,



dann steigt sie plötzlich einige Zehntelgrade, erreicht ein Maximum und bleibt dabei kurze Zeit stehen, worauf sie wieder fällt. Das erreichte Maximum ist der „Titer“ oder Erstarrungspunkt.

Zur zolltechnischen Titerbestimmung wird in der Regel allerdings in etwas anderer Weise gearbeitet, indem man den von Finkener<sup>1)</sup> empfohlenen in Fig. 3 abgebildeten Apparat benutzt. Er besteht aus einem mit Klappendeckel versehenen, viereckigen Kasten aus Buchenholz von 70 cm lichter Weite, 144 cm lichter Höhe und 9 mm Wandstärke und enthält einen Glaskolben, dessen Kugel einen Durchmesser von 49—51 mm besitzt, und ein in den Hals des Kolbens eingeschliffenes Thermometer. In der Mitte des Kastenbodens ist ein 22 mm hoher

Kork befestigt, in dessen kleine Vertiefung der Kolben zu stehen kommt. Wenn das eingeschliffene Thermometer in den Kolbenhals eingesetzt ist, fällt der Mittelpunkt seiner Kugel mit demjenigen des Kolbens zusammen. In dem Schliff des Thermometers ist parallel zur Achse eine Rinne angebracht, so daß die Luft in dem Kolben immer unter dem Druck der Atmosphäre steht. Der Hals des Kolbens ist unten etwas erweitert (25 mm weit), damit die Kugel des Kolbens beim Erkalten des Fettes sicher gefüllt bleibt, wenn man das flüssige Fett bis zur Marke am Halse eingefüllt hat. Die Thermometerkugel hat 9 mm Durchmesser, der dünnere Teil des Thermometers 5 mm und der Schliff 12 mm. Die Teilung des Thermometers geht bis 75° C und läßt  $\frac{1}{5}$  Grade ablesen. Die Thermometerröhre hat ein etwas größeres Reservoir, so daß das Thermometer bis 120° C erhitzt werden kann, ohne zu platzen. Die Bestimmung des Erstarrungspunktes selbst geschieht in folgender Weise: Eine Durchschnittsprobe des Fettes wird mit alkoholischer Kalilauge verseift. Die alsdann abgeschiedenen, gewaschenen und getrockneten Fettsäuren werden auf dem Wasserbade zum Schmelzen gebracht und hierauf

Fig. 3. Apparat zur zolltechnischen Titerbestimmung nach Finkener.

in das Kölbchen bis zur Marke eingefüllt. Das Kölbchen wird sofort in den Kasten gestellt, der Deckel zugeklappt und so eine rasche Abkühlung verhindert. Nachdem das Thermometer auf ungefähr 50° C gefallen ist, beginnt man die Temperatur in Zeiträumen von zwei zu zwei Minuten abzulesen und aufzuschreiben. Nach einiger Zeit fängt das Thermometer an, langsamer zu fallen, bleibt einige Minuten stehen, steigt wieder, um dann schließlich wieder zu fallen. Der neu erreichte, höchste Stand gibt den Erstarrungspunkt an. Nach erfolgter Bestimmung wird der Kolben in warmes Wasser gestellt, das geschmolzene Fett ausgegossen und das erkaltete Kölbchen mit Äther gereinigt.

Zur Bestimmung des Brechungsindex und der Refraktometerzahl wird in der Regel der von C. Zeiß empfohlene Apparat wegen seiner

<sup>1)</sup> Mitt. a. d. kgl. techn. Versuchsanst. 1890, S. 163.

einfachen Handhabung und größeren Genauigkeit bevorzugt. Für den Gebrauch desselben ist die jedem Instrument beigegebene Gebrauchsanweisung maßgebend. Als Vergleichstemperatur wird bei Ölen zweckmäßig  $25^{\circ}$ , bei festen Fetten eine über dem Schmelzpunkt liegende Temperatur, etwa  $40^{\circ}$  gewählt. Die Methode dient insonderheit zur Voruntersuchung, indem sie die schnelle Feststellung ermöglicht, ob ein verfälschtes oder unverfälschtes Fett vorliegt.

**Chemische Methoden.** Die chemischen Methoden, welche zur Untersuchung der Fette Anwendung finden, bestehen in der Ermittlung gewisser Zahlenwerte, die von der Beschaffenheit der einzelnen Fettsäuren eines Fettes oder Öles abhängig sind und die man ihrem Charakter entsprechend in zwei Klassen, die Konstanten und die Variablen, einteilen kann. Die Konstanten sind diejenigen Zahlen, welche für die Natur eines Fettes charakteristisch sind und daher eine leichte Identifizierung desselben zulassen. Die Variablen dagegen sind solche Zahlenwerte, die durch die Reinigungsart des Rohproduktes, Alter, Ranzidität usw. bedingt werden und daher die Möglichkeit bieten, die Qualität des vorliegenden Fettes zu beurteilen. Zu den Konstanten gehören 1. die Verseifungszahl (Köttstorferzahl), welche die Anzahl von Milligrammen Kalihydrat angibt, welche für die Verseifung eines Grammes Fett oder Öl erforderlich sind, 2. die Jodzahl der Fette nach Hübl, welche die von einem Fette absorbierte Jodmenge in Prozenten des angewandten Fettes angibt, 3. die Bestimmung der flüchtigen Fettsäuren, d. h. die Reichert-Meißlsche Zahl, welche die Anzahl Kubikzentimeter von  $\frac{1}{10}$ -Normal-Kalilauge angibt, die zur Neutralisation desjenigen Anteils der löslichen flüchtigen Fettsäuren notwendig sind, der aus 5 g eines Fettes oder Öles mittels des Reichertschen Destillationsverfahrens erhalten wird und 4. die Hühnerzahl, welche die Prozente der aus einem Fett oder Öl erhältlichen Menge von unlöslichen Fettsäuren und Unverseifbarem angibt. Zu den Variablen der Fette und Öle gehören 1. die Säurezahl, d. h. die Bestimmung der in einem Fett vorhandenen freien Fettsäuren, 2. die Ätherzahl oder Esterzahl, welche die Anzahl von Milligrammen Kalihydrat angibt, welche zur Verseifung der neutralen Ester in 1 g des Fettes nötig sind, 3. damit zusammenhängend der Glyzeringehalt und 4. die in einem Fett vorhandenen unverseifbaren Bestandteile. Die Bestimmung der Azetylzahl schließlich ermöglicht die Feststellung eines etwaigen Gehaltes an Oxyfettsäuren oder Fettalkoholen. Die sonst noch zur Unterscheidung der Fette in Anwendung gebrachten chemischen Reaktionen beziehen sich mehr auf unwesentliche Bestandteile, welche die Fette bei ihrer Darstellung aus dem Pflanzen- oder Tierkörper aufgenommen haben und zurückhalten.

Die Bestimmung der Verseifungszahl wird in folgender Weise ausgeführt: 2,5—4 g des reinen, klar filtrierten Fettes werden genau abgewogen und mit Hilfe eines Wägegläschens in einen Kolben von 150—200 ccm Inhalt gebracht. Alsdann fügt man aus einer Bürette 50 ccm einer alkoholischen, etwa  $\frac{1}{2}$ -Normal-Kalilauge hinzu, deren Titer bei jedesmaligem Gebrauch neu zu bestimmen ist.

Die Lauge wird hergestellt, indem man 28,05 g Ätzkali in 96%igem Alkohol löst und die gesättigte kalte Lösung durch Zusatz von Alkohol auf 1 l bringt. Der Kolben wird alsdann mit einem langen Kühlrohr oder einem Rückflußkühler versehen und auf dem Wasserbade, welches nahe bei der Siedetemperatur zu erhalten ist, eine halbe Stunde lang unter häufigem Umschwenken erwärmt, so daß der Alkohol schwach siedet. Die klare, völlig homogene Seifenlösung wird alsdann mit Phenolphthalein versetzt und der Überschuß an Kali mit  $\frac{1}{2}$ -Normal-Salzsäure zurücktitriert, wobei das Ende der Reaktion durch die rein gelbe Farbe der Flüssigkeit angezeigt wird. Durch Subtraktion der für die Rücktitration verbrauchten Kubikzentimeter Salzsäure von der angewandten Menge Kalihydrat erhält man die zur Verseifung des Fettes erforderlich gewesene Menge des letzteren. Durch Division dieser Zahl durch die Anzahl der eingewogenen Milligramme Fett wird die Verseifungszahl erhalten.

Die von Hübl<sup>1)</sup> empfohlene „Jodadditionsmethode“, die Bestimmung der Jodzahl, beruht auf der Tatsache, daß sich die ungesättigten Fettsäuren sowohl in freiem Zustande, als auch in Form ihrer Glyzeride mit Halogenen vereinigen, und zwar nimmt die Ölsäure und ihre Homologen, sowie die Rizinusölsäure 2 Atome, die Leinölsäure 4 Atome, die Linolensäure 6 Atome Chlor, Brom oder Jod pro Molekül auf.

Von den genannten Halogenen wäre die Verwendung von Jod für den diesbezüglichen Zweck aus zahlreichen Gründen unbedingt bequemer und passender als jene von Brom oder Chlor; Versuche zeigten jedoch bald, daß Jod bei gewöhnlicher Temperatur nur sehr träge auf Fette einwirkt, bei hoher Temperatur aber in seinen Wirkungen höchst ungleichmäßig ist und daß eine glatte Reaktion in oben angedeutetem Sinne unter diesen Umständen nicht herbeigeführt werden kann. Eine in jeder Beziehung zufriedenstellende Wirkung zeigt aber eine alkoholische Jodlösung bei Gegenwart von Quecksilberchlorid. Dieses Gemisch reagiert schon bei gewöhnlicher Temperatur auf die ungesättigten Fettsäuren unter Bildung von Chlor-Jodadditionsprodukten und läßt gleichzeitig anwesende gesättigte Säuren vollständig unverändert. Das Gemisch wirkt in gleicher Weise auf die freien Fettsäuren wie auf die Glyzeride, ein Umstand, welcher im Verein mit der leichten maßanalytischen Jodbestimmung diese Untersuchungsmethode zu einer äußerst einfachen gestaltet. Man hat daher zur Bestimmung der Jodmenge, welche ein Fett zu addieren vermag, eine abgewogene Probe mit einer gemessenen überschüssigen Menge einer alkoholischen Jodquecksilberchloridlösung von bekanntem Gehalte zu behandeln, nach Ablauf der Reaktion mit Wasser zu verdünnen und unter Zusatz von Jodkalium das im Überschuß vorhandene Jod maßanalytisch zu bestimmen. Es ist vom praktischen Standpunkt ganz gleich, ob nur Jod, oder ob Jod und Chlor und in welchem Verhältnis beide in die Verbindung eingetreten sind, da bei der maßanalytischen Bestimmung unter obigen Umständen beide Elemente gleichwertig sind. Versuche

<sup>1)</sup> Dingl. pol. Journ. 253, 281.

haben ergeben, daß, um die Wirkung des gesamten Jods auszunutzen, auf je 2 Atome desselben mindestens 1 Mol. Quecksilberchlorid nötig ist. Da die meisten Fette in Alkohol schwer löslich sind, so gibt man, um die Reaktion zu erleichtern, zweckmäßig einen Zusatz von Chloroform, welcher sich gegen die Jodlösung vollkommen indifferent verhält.

Die alkoholische Jodquecksilberchloridlösung besitzt allerdings die unangenehme Eigenschaft einer sehr geringen Beständigkeit. Offenbar wirkt das Jod unter den obwaltenden Bedingungen auf den Alkohol ein. Infolge dieses Umstandes ist es nötig, mit jeder Versuchsreihe auch eine Titerstellung zu verbinden.

Zur Durchführung der Versuche sind erforderlich: Eine Jod-Quecksilberchloridlösung, eine Natriumthiosulfatlösung, Chloroform, eine 10%ige Jodkaliumlösung und Stärkelösung. Zur Herstellung der Jod-Quecksilberchloridlösung werden einerseits 25 g Jod in 500 ccm, andererseits 30 g Quecksilberchlorid in der gleichen Menge 95 %igen fuselfreien Alkohols gelöst, letztere Lösung, wenn nötig, filtriert und sodann beide Flüssigkeiten vereinigt. Wegen der anfangs stattfindenden raschen Änderung des Titers kann die Flüssigkeit erst nach 6—12stündigem Stehen in Gebrauch genommen werden. Diese Lösung soll in der Folge der Einfachheit wegen als Jodlösung bezeichnet werden. — Für die Natriumthiosulfatlösung verwendet man zweckmäßig eine Lösung von etwa 25 g des Salzes in 1 l Wasser. Der Titer wird mit reinem sublimierten Jod bestimmt. Die Lösung ist als haltbar anzusehen, sobald es nicht auf äußerst genaue Bestimmungen ankommt, was hier durchaus nicht der Fall ist. — Das Chloroform muß vor seiner Verwendung auf Reinheit geprüft werden, wozu man etwa 10 ccm desselben mit 10 ccm der Jodlösung versetzt und nach 2 bis 3 Stunden sowohl die Jodmengen in dieser Flüssigkeit, als auch in 10 ccm der Vorratslösung maßanalytisch bestimmt. Erhält man in beiden Fällen vollkommen übereinstimmende Zahlen, so ist das Chloroform brauchbar. — Die Jodkaliumlösung ist, wie erwähnt, eine wässrige Lösung im Verhältnis 1 : 10. — Die Stärkelösung ist ein frischer 1 %iger Kleister.

Das Abwägen des Fettes geschieht am besten in einem kleineren, leichten Glase. Man entleert das Fett, wenn nötig, nach dem Schmelzen in eine 200 ccm fassende, mit Glasstopfen versehene Flasche und wägt das Gläschen samt dem noch anhaftenden Fett zurück. Die Größe der Probe richtet sich nach der voraussichtlichen Jodabsorption. Man wählt von trocknenden Ölen 0,15—0,18 g, von nicht trocknenden 0,3—0,4 g, von festen Fetten 0,8—1 g. Das Fett wird sodann in etwa 15 ccm Chloroform gelöst, worauf man 30 ccm Jodlösung zufließen läßt. Sollte die Flüssigkeit nach dem Umschwenken nicht vollkommen klar sein, so wird noch etwas Chloroform zugesetzt. Tritt binnen kurzer Zeit eine fast vollkommene Entfärbung der Flüssigkeit ein, so wäre dies ein Zeichen, daß keine genügende Menge Jod vorhanden ist. Man hat in diesem Falle mittels einer Pipette nochmals 5—10 ccm Jodlösung zufließen zu lassen. Die Jodmenge muß so groß sein, daß die

Flüssigkeit noch nach  $1\frac{1}{2}$ —2 Stunden stark braun gefärbt erscheint. Nach der angegebenen Zeit ist die Reaktion beendet, und es wird nun die Menge des noch freien Jods bestimmt. Man versetzt daher das Reaktionsprodukt mit 15 ccm Jodkaliumlösung, schwenkt um und verdünnt mit etwa 100 ccm Wasser. Ein Teil des nicht absorbierten Jods ist in der wässrigen Flüssigkeit, ein anderer im Chloroform enthalten. Man läßt jetzt aus einer in 0,1 ccm geteilten Bürette unter oftmaligem Umschwenken so lange die oben erwähnte Natriumthiosulfatlösung zufließen, bis die wässrige Flüssigkeit sowie die Chloroformschicht nur mehr schwach gefärbt erscheinen. Nun wird etwas Stärkekleister zugesetzt und vorsichtig zu Ende titriert. Unmittelbar vor oder nach der Operation werden 10 oder 20 ccm der Jodlösung unter Zusatz von Jodkalium und Stärkekleister titriert. Die Unterschiede dieser beiden Bestimmungen geben bei Berücksichtigung des Titors der Thiosulfatlösung die vom Fett gebundene Jodmenge. Die Zahlen sind ganz konstant, wenn die Jodlösung in genügendem Überschusse vorhanden war, der in der Regel 10 %, und nur bei trocknenden Ölen 30 % der absorbierten Jodmengen betragen soll. Das Resultat ist unabhängig von der Konzentration und einem Überschusse von Quecksilberchlorid, nur muß auf 2 Atome Jod mindestens 1 Molekül Quecksilberchlorid vorhanden sein. Nach Hübl ist es gleichgültig, ob die Titrierung nach 2- oder 48stündigem Stehen vorgenommen wird; doch soll man der Sicherheit halber bei trocknenden Ölen die Titration erst nach etwa 18 Stunden vornehmen, um genaue Resultate zu erhalten.

Um die oben genannte Jodlösung haltbarer zu gestalten, versetzt Waller<sup>1)</sup> dieselbe mit konzentrierter Salzsäure. Hierdurch wird Wasser gebunden und damit in der Hüblschen Lösung neben der Hauptreaktion verlaufende Nebenreaktionen, insonderheit die Bildung von unterjodiger Säure vermieden. Die Wallersche Jodlösung besteht ebenfalls aus 5 g Jod und 30 g Quecksilberchlorid, die in je 500 ccm 95 %igem Alkohol gelöst, klar filtriert und nach ihrer Vereinigung mit 50 ccm konzentrierter Salzsäure vom spezifischen Gewicht 1,19 versetzt werden. Die Verwendungsweise ist die gleiche wie die der Hüblschen Originallösung.

Eine weitgehende Verkürzung der Versuchsdauer läßt sich aber weiter durch die Modifikation von Wijs<sup>2)</sup> erreichen, der an Stelle der oben genannten Jodlösungen eine  $\frac{1}{5}$  normale Jodmonochloridlösung in Eisessig verwendet.

7,8 g Jodtrichlorid und 8,5 g Jod werden in warmem Eisessig aufgelöst und die vereinigten Lösungen mit Eisessig auf 1 l aufgefüllt. Zum Lösen der zu untersuchenden Fette dient Tetrachlorkohlenstoff, der vor dem Versuch mit Kallumbichromat und konzentrierter Schwefelsäure auf etwa vorhandene oxydierbare Verbindungen geprüft werden muß. Bei der im übrigen dem Hüblschen Verfahren gleichen Versuchs-

<sup>1)</sup> Chem. Ztg. 19. 1786 und 1831 (1895).

<sup>2)</sup> Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 31, 750 (1898). Zeitschr. f. anal. Chemie 1898. 277.



durchführung genügt für Fette, deren Jodzahl unter 100 liegt,  $\frac{1}{2}$  Stunde, bei den übrigen 1—2 Stunden zur Beendigung der Reaktion.

Zur Bestimmung der Reichert-Meißlschen Zahl verseift man genau 5 g Fett in einem Kölbchen von etwa 300 ccm Inhalt mit 2 ccm starker Natronlauge unter gleichzeitiger Zugabe von 20 g Glycerin. Man läßt alsdann auf etwa 80—90° abkühlen und gibt 90 g Wasser der gleichen Temperatur hinzu. Die entstehende klare Seifenlösung wird mit 50 ccm verdünnter Schwefelsäure versetzt, und das Kölbchen alsdann durch ein schwanenhalsförmig gebogenes Glasrohr von etwa 20 cm Höhe und 6 mm lichter Weite verschlossen, das an beiden Enden stark abgeschrägt und mit einem Kühler verbunden ist. Es werden nun innerhalb einer guten halben Stunde genau 110 ccm abdestilliert und davon abpipettierte 100 ccm mit  $\frac{1}{10}$ -Normal-Kalilauge und Phenolphthalein als Indikator titriert. Die gefundene Anzahl Kubikzentimeter wird mit 1,1 multipliziert. Die so erhaltene Zahl ist die Reichert-Meißlsche Zahl.

Zur Bestimmung der Hehnerzahl werden etwa 3—4 g des filtrierten Fettes in eine Porzellanschale von 13 cm Durchmesser eingewogen und nach Zugabe von 50 ccm starken Alkohols und 1—2 g festen Kalihydrates auf dem Wasserbade erhitzt, bis klare Lösung und völlige Verseifung eingetreten ist. Die Lösung wird alsdann eingedampft, der Rückstand in 100—150 ccm Wasser gelöst und mit verdünnter Schwefelsäure bis zur deutlich sauren Reaktion angesäuert. Die in der Wärme klar abgeschiedenen Fettsäuren werden alsdann auf ein bei 100° getrocknetes und genau gewogenes Filter gebracht und dort mit siedendem Wasser ausgewaschen. Alsdann bringt man das Filter samt Inhalt in das auch vorher zum Abwiegen des trockenen Filters benutzte Becherglas und trocknet etwa 2 Stunden bei 100° bis zur Gewichtskonstanz. Die so erhaltene, in Prozenten des angewandten Fettes ausgedrückte Menge unlöslicher Fettsäuren ist die Hehnerzahl.

Von den Variablen der Fette und Öle ist die Säurezahl, d. h. die Bestimmung der freien Fettsäuren am wichtigsten. Zu diesem Zwecke werden 5 g Fett in 20 ccm säurefreiem Äther gelöst und mit 10 ccm Alkohol und etwas Phenolphthaleinlösung versetzt. Alsdann läßt man, je nach dem Säuregehalt,  $\frac{1}{10}$ - oder  $\frac{1}{1}$ -Normallauge bis zur Rotfärbung hinzufließen. Die wässrige Kalilauge hat vor der alkoholischen den Vorzug der Beständigkeit des Titors, welcher sich bei der alkoholischen Lösung fortwährend ändert und daher bei Beginn jeder Versuchsreihe neu gestellt werden muß; andererseits scheidet sich das Fett aus seiner alkoholischen Lösung bei Zusatz wässriger Lauge leicht aus und muß dann durch Erwärmen auf dem Wasserbade wieder in Lösung gebracht werden. War die Lösung alkoholisch-ätherisch, so bilden sich zwei Schichten, und die Reaktion muß unter kräftigem Schütteln nach jedem neuen Zusatz von Lauge zu Ende geführt werden.

Die Menge Kalihydrat in Zehntelprozenten oder die Anzahl Milligramm Kalihydrat, welche erforderlich sind, um die in 1 g Fett erhaltenen freien Fettsäuren zu neutralisieren, bezeichnet man als Säurezahl. Sie bildet also ein Maß für den Gehalt des Fettes an freien Fettsäuren.



Wenn ein Fett oder Öl ausschließlich aus neutralen Glyzeriden besteht, so ist die Säurezahl selbstverständlich gleich Null. In diesem Falle zeigt die Verseifungszahl die Menge Kalihydrat an, welche erforderlich ist, die neutralen Ester zu verseifen, oder, mit anderen Worten, die Menge Kalihydrat, welche notwendig ist, um die gebundenen Fettsäuren zu neutralisieren. Wenn die Fette oder Öle freie Fettsäuren enthalten, also eine wirkliche Säurezahl besitzen, dann stellt ihre Verseifungszahl die Summe der Mengen Kalihydrat dar, die notwendig sind, um sowohl die freien Fettsäuren wie auch die an Glyzerin gebundenen zu neutralisieren. Die Differenz dieser beiden Mengen Kalihydrat wird als Ätherzahl oder Esterzahl bezeichnet. Man versteht also darunter die Anzahl Milligramm Kalihydrat, die zur Verseifung der neutralen Ester in 1 g Fett oder Öl erforderlich sind.

Seit Einführung der sogenannten Karbonatverseifung ist die Bestimmung des Gehalts an Neutralfett einer Fettsäure für den Seifensieder von großer Bedeutung geworden. Kennt man die Verseifungszahl des Fettes, aus dem die Fettsäure gewonnen ist, so wird der Gehalt an Neutralfett leicht durch Bestimmung der Verseifungszahl und der Säurezahl der Fettsäure gefunden. Ist die gefundene Verseifungszahl der Fettsäure  $V = 202$ , die Säurezahl  $S = 162$ , so entspricht die Differenz  $V - S = 202 - 162 = 40$  dem in der Probe vorhandenen Neutralfette. Betrug die Verseifungszahl des verseiften Fettes 195, so ergibt sich aus der Proportion:

$$195 : 100 = 40 : x$$

für  $x$  der Wert von 20,05. Die Fettsäure enthält also 20,05 % Neutralfett und  $100 - 20,05 = 79,95$  % Fettsäure.

Kennt man die Verseifungszahl des verarbeiteten Fettes nicht, wie es bei gekauften Fettsäuren fast immer der Fall ist, so verfährt man in folgender Weise: Man übergießt einige Gramm der Probe mit heißem Alkohol, setzt Phenolphthaleïn hinzu und neutralisiert die Fettsäuren sorgfältig, indem man verdünnte Lauge aus einer Bürette zufließen läßt, bis eben eine dauernde Rotfärbung auftritt. Alsdann läßt man die Flüssigkeit erkalten, verdünnt sie mit dem gleichen Volumen Wasser und bringt sie hierauf in einen Scheidetrichter, um sie mit Äther oder Petroleumäther auszuschütteln. In der Ruhe bilden sich zwei Schichten, eine untere, die die wässrige Seifenlösung, und eine obere, die die ätherische Fettlösung enthält. Die untere Seifenlösung zieht man in einen zweiten Scheidetrichter ab und schüttelt sie nochmals mit frischem Äther aus. Die beiden ätherischen Lösungen werden vereinigt, mit einer kleinen Menge Wasser gewaschen, um sie von Spuren gelöster Seife zu befreien, und in einen gewogenen Kolben übergeführt. Der Äther wird auf dem Wasserbade verjagt und der Rückstand bei  $100^{\circ}\text{C}$  getrocknet und gewogen.

Die Bestimmung der in einem Fett enthaltenen Glyzerinmenge erfolgt jetzt gewöhnlich rechnerisch aus der Verseifungszahl bzw. Ätherzahl. Bei Verseifung eines Neutralfettes sind drei Moleküle Kalihydrat einem Molekül Glyzerin äquivalent. Es entsprechen also

168 g Kalihydrat 92 g Glyzerin oder 1 g Kalihydrat 0,5476 g Glyzerin. Man hat somit die Ätherzahl  $d$ , also die Differenz zwischen Verseifungszahl und Säurezahl zu bestimmen, aus der sich dann der Glyzeringehalt als 0,5476  $d$  ergibt.

Eine sonstige, sehr gebräuchliche Methode, die jedoch auf Grund der Flüchtigkeit des Glyzerins bei  $100^{\circ}$  nur eine ungefähre Ermittlung des Glyzeringehaltes zuläßt, besteht darin, daß man das Fett mit alkoholischer Kali- oder Natronlauge verseift, den Alkohol durch Eindampfen verjagt, die Seife in Wasser löst, verdünnte Schwefelsäure zusetzt und gelinde kocht, bis sich die Fettsäuren vollständig geklärt haben. Dann läßt man erkalten, filtriert die glyzerinhaltige Flüssigkeit von den erstarrten Fettsäuren ab, kocht die Fettsäuren noch einmal mit Wasser auf, läßt wieder erstarren und vereinigt die filtrierten Waschwässer mit dem ersten Filtrat. Letzteres wird mit kohlensaurem Natron genau neutralisiert und im Wasserbade zur Trockne verdampft. Den aus schwefelsaurem Natron und Glyzerin bestehenden Rückstand behandelt man mit Alkohol, welcher das schwefelsaure Natron ungelöst läßt. Die filtrierte alkoholische Lösung wird verdunstet, der Rückstand nochmals mit Alkohol behandelt und die abermals filtrierte Lösung in einem Platinschälchen auf dem Wasserbade verdunstet.

Im übrigen sei auf die vorbesprochenen Methoden verwiesen, welche für die Bestimmung des Glyzeringehaltes in Glyzerinwässern maßgebend sind und nach geeigneter Abtrennung der durch Verseifung abgespaltenen Fettsäuren auch für den hier vorliegenden Zweck als brauchbar erscheinen müssen.

Zum Verschneiden der fetten Öle dienen häufig neben billigeren fetten Ölen auch Harz- und Mineralöle. Der sicherste Weg, diese unverseifbaren Bestandteile in fetten Ölen nachzuweisen, beruht auf dem Prinzip der Ausschüttelung der Seifenlösung des zu untersuchenden Fettes mit Petroläther. Dieser löst, ohne die Seifen selbst aufzunehmen, das Unverseifbare auf, das nunmehr durch Abdunsten des Petroläthers isoliert und zur Wägung gebracht werden kann. Demzufolge verfährt man folgendermaßen: 10 g Fett werden in einem 300 ccm fassenden Kolben mit 50 ccm einer 10 %igen alkoholischen Ätzkalilösung 30 Minuten auf dem Wasserbade gekocht. Die noch warme Masse verdünnt man alsdann mit 50 ccm Wasser, läßt erkalten und vereinigt sie sodann in einem Schütteltrichter mit 100 ccm nicht über  $65^{\circ}$  C siedenden Petroläthers. Nach noch zweimaligem Ausschütteln mit je 50 ccm Petroläther werden die drei Petrolätherauszüge vereinigt, ihrerseits nochmals zur Entfernung etwa gelöster Seifen- und Alkalireste mit Alkohol ausgeschüttelt und schließlich in einen trockenen und gewogenen Erlenmeyerkolben gebracht. Nach dem Abdampfen des Petroläthers auf dem Wasserbade und dem Trocknen des Rückstandes bis zur Gewichtskonstanz erhält man die unverseifbaren Bestandteile der zu untersuchenden Fettprobe.

Untersucht man käufliche Öle in der beschriebenen Weise, so erhält man in der Regel 0,5—3 % unverseifbaren Rückstand, auch wenn kein Grund vorliegt, eine Verfälschung zu vermuten; man wird deshalb nur,

wenn man mehr als 5 % Unverseifbares findet, einen absichtlichen Zusatz von Mineralöl annehmen können.

Ob der Rückstand aus Harzöl oder Mineralöl besteht, läßt sich einerseits durch eine Reihe von Löslichkeitsversuchen, andererseits auf polarimetrischem Wege ermitteln. Harzöle drehen die Ebene des polarisierten Lichtstrahles  $30\text{--}40^\circ$  nach rechts, während Mineralöle in der Regel optisch inaktiv sind. Der Nachweis von Harz — Kolo-phonium — erfolgt quantitativ nach der Methode von Twitchell, auf die noch später eingehend zurückgekommen wird. Im übrigen sei aber auch hier wieder ausdrücklich auf die vom Verband der Seifenfabrikanten Deutschlands herausgegebenen Einheitsmethoden zur Untersuchung von Fetten, Ölen, Seifen und Glyzerinen verwiesen, die nicht nur eine genauere Beschreibung der auch hier behandelten Methoden, sondern auch weitere für die Untersuchung von Fetten und Ölen wichtige Angaben enthalten.

### **Die in der Seifenfabrikation angewandten Fette, fetten Öle, Fettsäuren und Harze.**

Nachdem in den vorhergehenden Abschnitten die allgemeinen physikalischen und chemischen Eigenschaften der Fette und fetten Öle eingehend erörtert und die wichtigsten Methoden zu ihrer Prüfung angegeben sind, sollen nunmehr diejenigen von ihnen eine besondere Besprechung erfahren, welche in der Seifenfabrikation eine allgemeine Anwendung finden.

Man unterscheidet die Fette gewöhnlich nach ihrer Abstammung als tierische und pflanzliche Fette und Öle und teilt speziell die letzteren in drei Untergruppen, die trocknenden, halbtrocknenden und nicht-trocknenden Öle.

#### **Tierische Fette und Öle.**

Von Fetten und Ölen tierischen Ursprungs finden in der Seifenfabrikation Verwendung: der Talg, das Schweinefett, das Pferdefett, das Knochenfett, der sogenannte Wالتalg oder Fischtalg und der Tran.

**Talg.** Mit dem Namen „Talg“ bezeichnet man die Fettmassen, welche sich bei den Wiederkäuern, namentlich den gemästeten, in reichlicher Menge in der Bauchhöhle, im Netz, in der Umgebung der Nieren usw. finden. Man unterscheidet im Handel Rindertalg von Stieren, Ochsen, Kühen und Kälbern und Hammel- oder Schöpsentalg von Hammeln, Schafen und Ziegen.

Der in den Schlachthäusern gewonnene, rohe Talg ist zumeist noch im Zellgewebe eingeschlossen und durch Haut- und Blutteile in größerer oder geringerer Menge verunreinigt. Man sortiert ihn daher zunächst in den Rohkern, d. h. die größeren, zusammenhängenden Fettmassen und den Rohausschnitt, d. h. die stark mit Blut und Hautteilen durchsetzten Abfälle, das Beinfett usw. Wird der Rohtalg einige Tage aufbewahrt, so gehen besonders die Blut- und Fleischteile leicht in stinkende Fäulnis über.

Um das Fett von den häutigen Teilen zu scheiden, wird vielfach auch der Rohtalg direkt zunächst mechanisch zerkleinert und dann ausgeschmolzen. Letzteres hat den Zweck, die Zellen zu zerstören, die Fettkügelchen zu schmelzen und so zu einer Masse zu vereinigen. Die hierbei üblichen Verfahren der Naß- und Trockenschmelze sind bereits oben kurz besprochen.

Bei der Margarinefabrikation findet gewöhnlich jedoch zunächst die oben erwähnte Sortierung des Rohtalges in Rohkern und Rohausschnitt statt. Wird der von anhängenden Fleisch- und Hautteilen sorgfältig befreite Rohkern allein bei niedriger Temperatur ( $60\text{--}65^{\circ}\text{C}$ ) mit Dampf ausgeschmolzen, so entsteht das „Premier jus“, das nach dem Kristallisieren bei  $35^{\circ}\text{C}$  ausgepreßt als festen Rückstand den Prima-Preßtalg ergibt, welcher meist der Kerzenfabrikation zugeführt wird; das abgepreßte Fett ist das Prima-Margarin oder Oleomargarin der Kunstbutterfabrikation. Der Rohausschnitt gibt für sich ausgeschmolzen den „Secunda Premier jus“, der, wie Kerntalg behandelt, Sekunda-Preßtalg und Sekunda-Margarin liefert. Preßt man den Talg bei niedriger Temperatur ab, so erhält man das bei gewöhnlicher Temperatur flüssige Talgöl.

Wie schon oben erwähnt, wird die Naßschmelze vielfach unter Zusatz von Säuren oder Alkalien durchgeführt, wodurch eine wenigstens teilweise Bindung oder Zerstörung der in den Rohfetten vorhandenen Riechstoffe bedingt wird. In den meisten Fällen ist aber die saure Schmelze der alkalischen vorzuziehen, und zwar arbeitet man gewöhnlich in offenen, hölzernen Bottichen, die mit Blei ausgeschlagen sind, in denen man auf eine Mischung aus 100 kg Rohtalg, 20 kg Wasser und 1 kg Schwefelsäure von  $66^{\circ}\text{Bé}$  etwa 2 Stunden lang Dampf von 1—2 Atmosphären Überdruck einströmen läßt.

Eine andere, ebenfalls zweckmäßige Methode der sauren Naßschmelze besteht darin, daß man den Rohtalg mit einer Schwefelsäure von  $4\text{--}5^{\circ}\text{Bé}$  übergießt und dann mit Brettern oder Steinen so beschwert, daß die Schwefelsäure stets über dem Talge steht. Man läßt so 4—5 Tage stehen und zieht die Säure alsdann durch ein am Boden des Bottichs befindliches Spundloch ab. Nunmehr erst wird der Talg mit direktem Dampf geschmolzen. Da die das Fett einschließenden Zellen durch die Säurebehandlung zum Teil zerstört sind, ist die Ausschmelzung in kurzer Zeit beendet. Die zurückbleibenden Grieben werden, da sie noch Talg enthalten, nochmals angesäuert und ausgeschmolzen.

Von der Inlandserzeugung abgesehen kommen als Hauptproduktionsländer des Talges Australien, Südamerika und die Vereinigten Staaten von Nordamerika in Betracht. Die inländischen Rindertalge sind frisch geschmolzen weiß, neutral und frei von unangenehmem Geruch, die importierten Produkte, sofern sie ungebleicht sind, meist hellgelb bis stark gefärbt und je nach der bei ihrer Zubereitung angewandten Sorgfalt mehr oder weniger stark riechend. Die geringeren Sorten der australischen und La Plata-Talge sind gewöhnlich außerdem stark sauer, ein Fettsäuregehalt von 25 % und darüber gehört nicht zu den Seltenheiten.

Hammeltalg ist gelblich weiß, härter als Rindertalg, zeigt aber einen spezifisch unangenehmen Geruch und wird schneller ranzig als Rindertalg, weshalb er für die Herstellung von Feinseifen weniger brauchbar ist. Beide Talgarten bestehen vornehmlich aus den einfachen oder gemischten Glyzeriden der Palmitinsäure, Stearinsäure und Ölsäure und weisen in der Regel 45—50 % feste Fettsäuren und 55—60 % Ölsäure auf. Die Härte des Fettes auch von derselben Tiergattung ist jedoch nicht immer gleich, es hängt dies von der Rasse, dem Alter und besonders von der Nahrung des Tieres ab. Am härtesten ist das Fett von Tieren, welche mit gewachsenem, trockenem Futter genährt werden, am wenigsten fest bei der Fütterung mit Branntweinschlempe. Auch die Fette von verschiedenen Körperteilen eines Tieres besitzen keine völlig übereinstimmende Zusammensetzung. Nach Untersuchungen, welche Leopold Mayer mit dem Fett von verschiedenen Körperteilen eines dreijährigen ungarischen Ochsen anstellte, ergaben sich in dieser Beziehung sogar weitgehende Unterschiede, wie aus der folgenden Tabelle zu ersehen ist.

Bezeichnung des Talgs	Glyzerin Proz.	Fettsäuren Proz.	1 g Fett benötigt mg KOH	1 g Fettsäuren benötigt mg KOH	Schmelzpunkt des Fettes nach Pohl. °C	Erstarr.-Punkt des Fettes nach Pohl. °C	Schmelzpunkt der Fettsäuren nach Pohl. °C	Erstarr.-Punkt der Fettsäuren nach Dalican. °C	Stearin von 54,8 C Schmelzpunkt. Proz.	Ölsäure von 5,4 C Erstarr.-Punkt. Proz.
Eingeweidefett	8,6	95,7	196,2	201,6	50,0	35,0	47,5	44,6	51,7	48,3
Lungenfett . .	8,6	95,4	196,4	204,1	49,3	38,0	47,3	44,4	51,1	48,9
Netzfett . . .	8,7	95,8	193,9	203,0	49,6	34,5	47,1	43,8	49,0	51,0
Herzfett . . .	8,8	96,0	196,2	200,3	49,5	36,0	46,4	43,4	47,5	52,5
Stichfett . . .	8,8	95,9	196,8	203,6	47,1	31,0	43,9	40,4	38,2	61,8
Taschenfett. .	9,0	95,4	198,3	199,6	42,5	35,0	41,1	38,6	33,4	66,6

Die Fettproben von einem zweiten Ochsen unbekannter Abstammung und Alters ergaben folgende Schmelzpunkte der Fettsäuren: Eingeweidefett 51° C, Netzfett 50° C, Stichfett 47,5° C, Lungenfett 50,5° C, Herzfett 49° C, Taschenfett 43° C.

Die Verseifungszahlen der verschiedenen Talgsorten zeigen keinen großen Unterschied, was sich leicht daraus erklärt, daß Ölsäure und Stearinsäure fast die gleichen Mengen Alkali binden. Sie werden allgemein mit 193,2—198 angegeben. Die Jodzahl wurde beim Rindertalg zu 38,3—45,2, beim Hammeltalg zu 35,2—46,2 ermittelt, die Hehnerzahl beträgt 95,5—95,6 %. Der Erstarrungspunkt des Rindertalges liegt bei 35—27°, der des Hammeltalges bei 36—32° C, das spezifische Gewicht beträgt bei 15° C 0,937—0,953 (Hammeltalg).

Die Beurteilung des Talgs im Handel erfolgt, abgesehen von der Farbe, meist jedoch nach dem sogenannten Talgtiter, d. h. nach dem Erstarrungspunkt seiner Fettsäuren. Derselbe soll beim Rind zwischen 43,5 und 45°, beim Hammel zwischen 45 und 46° C liegen.

Vor Einführung der tropischen Pflanzenfette war der Talg das wichtigste Rohmaterial der deutschen Seifenfabrikation, und auch heute noch werden insonderheit die geringeren Qualitäten mit tieferem Titer,



die für die Stearinfabrikation weniger geeignet sind, in größten Mengen verarbeitet. Die besseren Qualitäten dienen, sofern es sich um Rindertalg handelt, zur Herstellung piliierter Feinseifen, im übrigen finden sie aber auch Verwendung zur Fabrikation von Kernseifen, Eschweger Seifen und von Naturkornseife.

Talg verseift sich nur mit schwachen Laugen, die im Höchsthalle 8—10° Bé haben. Mit diesen bildet er leicht eine milchige Emulsion, die beim Sieden in einen zähen, dicken und durchscheinenden Seifenleim übergeht. Das Fertigsieden geschieht dann in der Regel mit stärkeren Laugen von 12—15° Bé, die allmählich zugegeben sind, da die Verseifung sonst trotz des vorhandenen Alkaliüberschusses unvollständig verlaufen kann. Ebenso wie zu konzentrierte Laugen sind auch salzhaltige Laugen zu vermeiden, da die Talgseife leicht ausgesalzen wird und es somit unmöglich wäre, eine vollständige Verleimung und Verseifung des Fettes herbeizuführen.

Die Natronseife ist in der Regel grauweiß, sehr hart und spröde, trüb und undurchsichtig, wenn sie auf Unterlauge gesotten, schmutzigweiß bis cremegelb, sehr fest, geschmeidig und von feiner, kompakter Struktur, wenn sie auf Leimniederschlag hergestellt wird. Auf Leimniederschlag beträgt die Ausbeute 158—160 %, was einem Fettsäuregehalt von 59—59,5 und einem Reinseifengehalt von 63,5—64 % entspricht (Merklen). In Wasser ist die Natronseife wenig löslich (sparsam im Verbrauch) und schwach schäumend, der entstandene Schaum ist aber feinblasig und beständig. Wie erwähnt ist die Talgseife leicht aussalzbar, die Grenzlauge ist bei Siedetemperatur eine Ätznatronlösung von 7° Bé oder eine Kochsalzlösung von 5° Bé. Die Aussalzung selbst geschieht in feinen, mürben Körnern, die schnell hart und spröde werden. Durch den Zusatz von Harz, pflanzlichen Ölen, Kernöl, Olein u. dgl. beim Siedeprozess oder durch geeignete Ansäuerung des fertigen Kerns, beispielsweise mit Rizinusölsäure<sup>1)</sup>, kann die Schaumkraft und Waschfähigkeit der Talgseifen aber bedeutend erhöht werden. Auch der teilweise Ersatz der Natronlauge durch Kalilauge führt zu geschmeidigeren Produkten höherer Waschkraft (altdeutsche Kernseife). Die Kaliseife selbst wird in reiner Form kaum hergestellt, man verwendet Talg jedoch in geringem Prozentsatze zur Bildung des Korns bei der Herstellung der sogenannten Naturkorn-Schmierseifen, oder in Mischung mit Kottonöl zur Fabrikation von prima weißen Terpentinsalmiakschmierseifen.

**Schweinefett.** Beim gemästeten Schwein findet sich unter der Haut eine dicke Fettablagerung, der Speck; außerdem sind Fettablagerungen in der Bauchhöhle, im Netz, an den Nieren usw. vorhanden. Während der Speck im frischen oder geräucherten Zustande fast ausschließlich als Nahrungsmittel dient, findet das letztgenannte Fett vielfach auch zu anderen Zwecken Verwendung und bildet in ausgeschmolzenem Zustande als Schmalz einen nicht unwichtigen Handelsartikel. Es dient zur Darstellung von Salben, Pomaden und Feinseifen, zum Einschmie-

<sup>1)</sup> Seifensiederztg. 1914, S. 991. — Steffan, Über Schaumzahlen, Seifensiederztg. 1915, S. 24.



ren von Lederwerk u. dgl.; in Amerika ist es auch Material für die Stearinfabrikation.

Das Schweinefett ist von salbenartiger Konsistenz und besitzt eine feinkörnige Struktur. Es ist rein weiß (Speisefette) bis grau oder gelb gefärbt (Seifenfette). Die für Speisezwecke nicht verwandten, geringwertigen Qualitäten sind meist ranzig und enthalten bis zu 25 und 30 % freie Fettsäuren. Das Schmalz besteht aus den Glyzeriden der Laurinsäure, Myristinsäure, Palmitinsäure, Stearinsäure und Ölsäure, sowie aus geringen Mengen Linolsäure und vielleicht auch Linolensäure; das Fett von den verschiedenen Körperteilen ist jedoch verschieden hart. Am härtesten ist das Liefenfett, das etwa 62 % Olein und 38 % Stearin und Palmitin enthält, dann folgt das Rückenfett, während das Bauchfett das weichste ist. Das geschmolzene Schweinefett erstarrt sehr langsam und gewinnt erst nach längerer Zeit seine natürliche Festigkeit wieder. Der Erstarrungspunkt liegt bei 27,1—29,9° C. Die Verseifungszahl wurde zu 195,2—196,6, die Jodzahl zu 53—76,9 ermittelt. Die Hehnerzahl beträgt 93—95 %, der Erstarrungspunkt der Fettsäuren (Titer) liegt bei 41—42° C, das spezifische Gewicht beträgt bei 15° C 0,934—0,938.

Aus dem Schmalz wird in ähnlicher Weise wie aus dem Talg ein Öl abgeschieden, das unter dem Namen Lardoil (Schmalzöl) von Amerika aus in großen Massen der Qualität entsprechend für Speise- oder Industriezwecke in den Handel gebracht wird. Die Stadt Cincinnati ist der Mittelpunkt einer ausgedehnten Schweinezucht, welche zu einer fabrikmäßigen Abschlachtung und Verarbeitung der Schweine geführt hat. Mehr als 30 Fabriken beschäftigen sich damit, die festen Teile des Schweinefettes von den flüssigen abzuscheiden. Das feste Fett wird als Solarstearin (gepreßtes Schmalz) den Stearinfabriken zugeführt.

Das Schmalz verhält sich Laugen gegenüber ähnlich wie Talg, je frischer und neutraler das Fett ist, um so schwerer verseift es sich und um so schwächer müssen die ersten Laugen sein, deren Konzentration 8—10° Bé nicht übersteigen soll. Die Verseifung des alsdann beim Sieden entstehenden, dickflüssigen Seifenleimes wird ähnlich wie beim Talg mit stärkeren Laugen von 12—15° Bé zu Ende geführt.

Die Natronseife ist in der Regel schön weiß, fest und homogen. Auf Unterlauge gesotten sehr hart, trübe und undurchsichtig, auf Leimniederschlag geschmeidig aber doch fest, halb durchscheinend und von feiner kompakter Struktur. Sie enthält alsdann 60—60,5 % Fettsäure, bzw. 65 % Reinseifengehalt (Merklen). Die Ausbeute beträgt dementsprechend 158—160 %. In Wasser ist die Schmalzseife gut löslich und gibt einen reichlichen, gut beständigen Schaum. In Salzlösung bzw. in Alkalien ist sie wenig löslich. Die Grenzlauge ist bei Siedetemperatur eine Kochsalzlösung von 6° Bé oder eine Natronlauge von 8° Bé. Salzhaltige Laugen sind daher während des Siedeprozesses zu vermeiden.

Das Schmalz wird, soweit die besseren technischen Qualitäten in Frage kommen, fast ausschließlich für die Herstellung piliertes Fein-

seifen verwandt, und lediglich die gefärbten und stark ranzigen Qualitäten werden, meist mit Pflanzenfetten gemischt, auch zur Fabrikation von indirekt hergestellten Eschweger Seifen usw. herangezogen. Dabei ist es von Bedeutung, daß das Schmalz den spröden, trockenen Charakter der Palmkern- und Kokosölseifen in vorzüglicher Weise mildert, indem es in Gemeinschaft mit den genannten Fetten sehr schöne, feste Seifen von weißer Farbe ergibt, die nicht bröckeln und gut schäumen. Auch bei der Herstellung kalt gerührter Kokosseifen kann es bis zur Hälfte des Ansatzes genommen werden und besitzt dann ebenfalls eine verbessernde Wirkung.

In der Schmierseifenfabrikation wird das Schmalz seltener benutzt, es kann jedoch bei der Herstellung von Naturkornseifen, weißen Terpentinsalmiakseifen usw. mit herangezogen werden, wenn es zur Verfügung steht.

**Pferdefett.** Das Pferd ist im allgemeinen arm an Fett. Bei gut genährten Tieren findet sich jedoch am Halse, am sogenannten Kamm, eine ziemlich starke Fettablagerung, das sogenannte Kammfett, das durch Ausschmelzen gewonnen wird. Es ist gelb von Farbe und von butterartiger Konsistenz. Da seine Verarbeitung indessen wenig sorgfältig geschieht, ist es wesentlich unreiner als Talg und dementsprechend meist einer ziemlich raschen Zersetzung unterworfen. Das im Handel vorkommende Kammfett zeigt einen sehr verschiedenen Schmelzpunkt. In der Regel enthält es etwa 75 % feste Glyzeride und 25 % Olein. Das in der Seifenindustrie verarbeitete Pferdefett stammt wohl ausschließlich aus Abdeckereien. Es ist dann ein mehr oder weniger dunkel gefärbtes Produkt von schmalzartiger Konsistenz und meist üblem Geruch. Gewöhnlich ist es dann mit den in Abdeckereien weiter anfallenden Fetten wie Schweinefett, Knochenfett usw. gemischt. Durch Behandlung mit starker Lauge läßt es sich bleichen und gibt dann ein sehr gutes Material auch für weiße Seifen, während der dunkle Satz für dunkle Seifen Verwendung finden kann. Zur Verseifung werden mittelstarke Laugen (10—15° Bé) verwandt, da sich das Pferdefett seines meist hohen Gehaltes an freien Fettsäuren halber leicht verleimt. Auch die vollständige Verseifung geht damit leicht und rasch vonstatten. Die Verwendung dieser Fette zu Hausseifen ist so ziemlich dieselbe wie die des Schweinefettes, bei billigen Kernölpreisen sind sie ein recht brauchbares Material für harte Seifen. Erwähnenswert ist noch der eigentümlich süßliche Geruch des Pferdefettes, der besonders bei der Verarbeitung hervortritt. Da reine Kernölseifen indessen einen strengen Geruch haben, so ist es für diese ein sehr geeigneter Zusatz, um diesen Geruch abzuschwächen. In den kälteren Jahreszeiten bildet das Kammfett auch einen teilweisen Ersatz für Talg bei der Herstellung von Naturkornseifen. Die Kaliseife ist aber weniger kompakt und weicher als die des Talges. Das spezifische Gewicht des Pferdefettes ist bei 15° C 0,916—0,922. Die Verseifungszahl ist 195—197, die Jodzahl 71—86. Der Erstarrungspunkt der Fettsäuren liegt bei 37,3—37,7°, der Schmelzpunkt bei 42—44° C. Die Hehnerzahl beträgt 96—97,8 %.

**Knochenfett.** Die Knochen aller Tiere enthalten Fett, das als Nebenprodukt bei der Fabrikation von Beinschwarz, Leim und Gelatine abfällt. Im allgemeinen stimmt es in bezug auf seine Zusammensetzung mit dem vorherrschenden Fette überein, nur ist es reicher an Ölsäureglyzerid, daher weicher und leichter schmelzbar. Man kann das Fett zum größten Teil gewinnen, indem man die Knochen mechanisch zerkleinert und mit Dampf unter gewöhnlichem Druck oder im Autoklaven auskocht. Das Fett kommt an die Oberfläche, von wo es abgeschöpft und durch ein Sieb gegeben wird, welches die festen Teile zurückhält. Durch nochmaliges Umschmelzen auf Wasser kann es dann weiter gereinigt werden. Im Gegensatz zu dem so hergestellten „Naturknochenfett“ wird das sogenannte „Benzinknochenfett“ durch Extraktion mit Benzin oder anderen flüchtigen Lösungsmitteln erhalten. Dabei ist die Ausbeute eine größere als beim Dämpfen; nur hat das extrahierte Fett einen stark anhaftenden, unangenehmen Geruch, mehr oder weniger dunkle Farbe und einen hohen Gehalt an freien Fettsäuren. Auch enthält es häufig fettsauren Kalk, der gleichzeitig einen größeren Wassergehalt ermöglicht. Man reinigt es, indem man auf Salzwasser umschmilzt und längere Zeit Dampf einströmen läßt.

Im Gegensatz dazu ist das durch Auskochen frischer Knochen gewonnene Fett von weißer bis gelblicher Farbe, schwachem Geruch und Geschmack und von weicher Konsistenz, gut gereinigt wird es schwer ranzig.

Die im Handel vorkommenden Knochenfette zeigen sehr verschiedenen Schmelzpunkt ( $20\text{--}28^\circ\text{C}$ ). Die Verseifungszahl beträgt 190,9 bis 195, die Jodzahl 48—55,8. Der Erstarrungspunkt der Fettsäuren wurde bei  $38\text{--}44^\circ$  ermittelt, das spezifische Gewicht beträgt 0,914—0,916. Bei der Untersuchung von Knochenfett hat man außerdem sein Augenmerk hauptsächlich auf den Schmutz- und Wassergehalt zu richten.

Das gewöhnliche Knochenfett des Handels läßt sich schwer, oft gar nicht bleichen. Die häufig dafür empfohlene Bleiche mit Kaliumbichromat und Schwefelsäure oder Salzsäure führt in den seltensten Fällen zum Ziel. Je höher der Prozentgehalt an freien Fettsäuren ist, um so größer werden die Schwierigkeiten, die sich dem Bleichen entgegenstellen. Nach Lewkowitsch<sup>1)</sup> lassen sich Produkte, die mehr als 50 % freie Fettsäuren enthalten, nicht mehr, Extraktionsfett überhaupt nicht mit Erfolg bleichen; selbst wenn eine Bleichmethode zu einem anscheinend guten Ergebnis geführt hat, so treten in der Regel sowohl die dunkle Farbe wie der unangenehme Geruch bald nach dem Bleichen wieder auf.

Da die Knochenfette des Handels viel freie Fettsäuren enthalten, so verbinden sie sich leicht mit stärkeren Laugen, die einen großen Gehalt an kohlensauren Alkalien haben. Im übrigen ist die Beschaffenheit dieser Fette eine außerordentlich verschiedene. Es kommen Knochenfette vor, die in Farbe und Konsistenz fast geringerem Talg gleichen und daher ein sehr gutes Material für die Seifenfabrikation abgeben, während andere schlecht destilliertem Olein ähnlich sind und allein ver-

<sup>1)</sup> Lewkowitsch, Chem. Technologie und Analyse der Öle, Fette und Wachse. 2, 389.

sotten keine zusammenhängenden Kernflocken zu bilden vermögen. Selbst bei besseren Knochenfetten zeigt sich die Unterlauge meist mehr oder weniger trübe und bildet auch bei hohem Kochsalzgehalt beim Erkalten eine leimige Haut infolge der in den Fetten enthaltenen Unreinigkeiten.

Enthält ein Knochenfett beträchtliche Mengen Kalksalze, so wird empfohlen, es zuvor mit verdünnter Schwefelsäure zu behandeln. — Extrahierte Knochenfette verarbeitet man am besten überhaupt nicht zu Seife, sondern überläßt sie den Stearinfabriken.

Die Ausbeute, welche Knochenfette geben, ist, abgesehen von den durch Schmutz und Wassergehalt bedingten Schwankungen, eine sehr verschiedene. Ein gutes, festes Knochenfett kann eine Ausbeute von 150—155 % ergeben, die Kernseife ist ziemlich fest und speckig, doch nicht so weiß wie Kernseife aus Talg.

Infolge der geschilderten Eigenschaften findet das Knochenfett für sich allein bei der Seifenfabrikation wenig oder gar keine Verwendung, wohl aber dient es in Gemeinschaft mit anderen Fetten vielfach zur Herstellung von Kern- und Eschweger Seifen. Sehr bedeutend ist sein Verbrauch zu Harzkernseifen, während es zu glattweißen Kernseifen weniger geeignet ist, da auch das beste Knochenfett nicht die reine weiße Seife gibt, welche gerade hier sehr erwünscht ist. Auch zu Schmierseifen ist das Knochenfett mit verwendbar und zwar können die helleren Qualitäten zu gekörnten Seifen besonders dann eine gute Verwendung finden, wenn das Aussehen und die Farbe der Seife wie bei Textilseifen erst in zweiter Linie steht. Im Sommer können auch geringe Prozentsätze Knochenfett als Zusatz zu gewöhnlichen glatten Leinölschmierseifen mit verwendet werden.

**Tran.** Ebenso ausschließlich wie von den Wiederkäuern der Talg und den Dickhäutern das Schmalz, wird von Seesäugetieren und Fischen der Tran geliefert. Die verschiedenen Transorten stimmen darin überein, daß sie bei gewöhnlicher Temperatur flüssig und von eigentümlich unangenehmem Geruch und Geschmack sind. Eine genaue Unterscheidung der verschiedenen Transorten ist teilweise unmöglich, da ihre Individualitäten nicht sehr ausgeprägt sind. Den übrigen Fetten und Ölen gegenüber zeigen sie jedoch eine wesentlich andere chemische Zusammensetzung, indem sie nicht wie diese vornehmlich aus Palmitin-, Stearin- und Ölsäure bestehen, sondern stark ungesättigte Glyzeride enthalten, die sich durch die im allgemeinen hohe Jodzahl der Trane verraten. Von stärker ungesättigten pflanzlichen Ölen unterscheiden sie sich dabei durch ein nur geringes Trocknungsvermögen, so daß Linol- und Linolensäure in vorwiegender Menge in den Tranen nicht enthalten sein können. In größeren Mengen ist jedoch eine vierfach ungesättigte Fettsäure, die Clupanodonsäure, in den Tranen aufgefunden worden (bis zu 14 % beim Japantran), auf welche man zum Teil wenigstens den charakteristischen Geruch derselben zurückführt. Wie weit derselbe im übrigen auch durch stickstoffhaltige Stoffe, die Phonizine, oder durch Zersetzungsprodukte der ungesättigten Glyzeride selbst bedingt wird, soll hier nicht näher untersucht werden. In mehreren von Seesäugetieren abstammenden Tranen sind auch Verbindungen

enthalten, die keine Glyzeride, sondern Ester der höheren Fettalkohole, also Wachse sind. — Tran ist etwas in kaltem, mehr in heißem Alkohol und ziemlich leicht in Äther löslich. Die meisten Trane werden durch gasförmiges Chlor geschwärzt, während ein anderes weniger bedeutendes Tieröl, das sogenannte Klauenöl, durch Chlor gebleicht wird.

Die Trane unterscheidet man nach ihrer Abstammung als Trane von Seesäugetieren und Trane von Fischen; erstere unterscheidet man wieder als Robbentrane und Waltrane, letztere als Lebertrane und Fisch- oder Abfalltrane.

Die Seesäugetiere, die in ihren einzelnen Familien den Übergang von der Form der Vierfüßler zu der Form der Fische darstellen, sind ihres Fettes halber seit fast drei Jahrhunderten der Gegenstand einer so eifrig betriebenen Jagd, daß ihre Zahl sich bereits sehr gemindert hat und schließlich ihr gänzlicher Untergang droht. Sie umfassen die Ordnung der Pinnipeden oder Flossenfüßler und der Cetaceen oder Walfische; erstere sind im Wasser lebende, behaarte Säugetiere mit fünfzehigen Flossenfüßen, von denen die hinteren nach rückwärts stehen, mit vollständigem Zahngebiß und ohne Schwanzflosse, letztere ebenfalls wasserbewohnende Säugetiere mit spindelförmigem, unbehaartem Leib, flossenähnlichen Vorderfüßen und horizontaler Schwanzflosse, ohne hintere Extremitäten. Die Pinnipeden zerfallen in die Phociden (Robben) und die Tricheciden (Walrosse), die Cetaceen in die Sirenen, Baläniden (Bartenwale), Physeteriden (Potfische), Hyperdontiden, Monodontiden und Delphiniden. Alle diese Tiere haben zwischen den äußeren Hautdecken und dem eigentlichen Muskelfleische eine mehr oder weniger dicke Schicht von Speck.

Der meiste Tran wird von Robben, Walrossen, Pot- und Walfischen gewonnen.

Die Robben und Walrosse werden mit Keulen erschlagen; von den gutartigen Gattungen, wie dem See-Elephanten (*Cystophora proboscidea* Nilss.) hat man schon 1200 Stück in einer Woche, ja 400 Stück in einer halben Stunde getötet; ein Stück gibt 14—15 Ztr. Tran. Ein Walroß (*Trichecus rosmarus* L.) gibt bei 5,5—6,5 m Länge und 3—4 m Umfang 15—30 Ztr.

Die Pot- und Walfische werden bekanntlich von eigens ausgerüsteten Schiffen, den Walfischfängern, in den Polarmeeren gejagt. Der Walfischfang ist bald nach Erfindung des Kompasses bei den Basken um das Jahr 1372 aufgekommen; diesen folgten die Reeder von Bordeaux 1450, dann die Engländer 1598 von Hull aus und zuletzt die Holländer 1611 von Amsterdam. Diese letzteren hatten eine geraume Zeit den Handel mit Tran fast allein in Händen; sie erbeuteten in den 46 Jahren von 1822—1867 auf 5886 Schiffen 39 907 Wale im Werte von 100 Millionen Talern; heute sind sie von den Engländern und mehr noch von den Amerikanern überflügelt, welche fast den gesamten Handel an sich gerissen haben.

Potfische werden in der Regel 18—22 m, Walfische 25—30 m lang bei einem Gewicht von 2500 Ztr. und einer Speckmasse, die im Mittel zwischen 200 und 300, oft bis 400 Ztr. Tran liefert.



Der Tran wird durch Ausschmelzen des Specks meist auf bestimmten Stationen, die in der Nähe der Fangorte liegen, von den Walfischfängern selbst gewonnen; teilweise wird jedoch auch der Speck zerschnitten und in Fässern verpackt mit in die Heimat genommen. Auf der Fahrt geht die Masse in faulige Gärung über, wodurch zwar das Ausfließen des Trans wesentlich erleichtert, aber auch ein äußerst widriger Geruch entwickelt wird. Der faule Speck wird dann am Verarbeitungsort auf Siebböden geworfen, in denen ein Teil des Tranes von selbst ausfließt. Die häutigen Rückstände werden ausgekocht, indem man ganz ähnlich wie beim Ausschmelzen des Talges verfährt. Die von den Membranen befreite flüssige Fettmasse läßt man alsdann durch Absetzen klären, zapft den klaren Teil ab und erhitzt diesen in großen, kupfernen Pfannen bis etwas über  $100^{\circ}\text{C}$ , wobei sich noch einzelne Unreinigkeiten abscheiden und ein Teil der durch die Fäulnis erzeugten flüchtigen Bestandteile entfernt wird. Schließlich wird der Tran aus dem Kessel in große Behälter gegossen, durch längere Ruhe nochmals geklärt und in den Handel gebracht. Der Bodensatz in den Klärgefäßen heißt Trutt; er wird gewöhnlich, bevor er in den Handel kommt, nochmals einer Reinigung unterworfen. Je nach Farbe unterscheidet man die verschiedenen Handelsqualitäten des Waltrans mit den Nummern 0—4, wobei Nr. 0 die hellste Marke ist.

Werden die Trane unter  $0^{\circ}$  abgekühlt, so scheidet sich ein festes Fett ab. Dieses bildet abgepreßt den sogenannten WALTALG oder FISCHTALG.

Eine Klasse für sich bilden neben den bisher erwähnten Transorten die eigentlichen Fischtrane. Man unterscheidet hier Heringstran, Sprottentran, Sardinentrane, Sardellentrane, Menhadentrane und schließlich die Lebertrane vom Dorsch und Kabeljau. Zur Gewinnung des letzteren ließ man früher die Lebern faulen und preßte sie dann aus; der Rückstand wurde ausgekocht und lieferte eine geringere Transorte. Heute werden die Lebern meist mit Wasserdampf behandelt, wodurch man schönere und hellere Trane erhält, die einen nur schwachen Geruch und Geschmack nach Fischen und sehr schwach saure Reaktion besitzen, während die nach älterer Methode bereiteten Trane meist ziemlich stark sauer reagieren.

Die sogenannten Fisch- und Abfalltrane werden durch Auskochen von zerkleinerten Fischen und Fischabfällen mit Wasser gewonnen. Der Tran, welcher sich dabei ausscheidet, wird abgeschöpft und zur Klärung in große Bottiche gebracht.

Im Kopf mehrerer Cetaceen, namentlich des Potfisches (*Physeter macrocephalus*), befindet sich zwischen dem Schädel und der ihn bedeckenden, mehrere Zoll starken Specklage eine Höhlung, die durch eine wagerechte Zwischenwand in zwei Kammern geteilt ist. Diese Kammern, ferner eine vom Kopf bis zum Schwanz verlaufende Röhre und zahlreiche im Körper zerstreute Säckchen enthalten eine eigentümliche, von dem Tran der Specklage wesentlich verschiedene Flüssigkeit, die während des Erkaltes auf gewöhnliche Temperatur eine Menge kleiner Kristallblättchen absetzt. Dies ist der vornehmlich aus dem



Palmitinsäurecetylesther bestehende Walrat (*Sperma ceti*), der von dem flüssigen Teile, dem Walratöl, durch Filtrieren, Abpressen und schließliches Auskochen mit etwas Kali- oder Natronlauge getrennt und gereinigt werden kann. — Der Walrat dient namentlich in England zur Darstellung von Luxuskerzen, während das Walratöl ein ausgezeichnetes Schmiermaterial bildet, zur Seifenfabrikation sind beide ohne weiteres nicht geeignet.

Verfälschungen, die sich meist schwer oder gar nicht nachweisen lassen, kommen bei Tranen hauptsächlich in der Weise vor, daß bessere Transorten mit geringeren versetzt sind. Auch die Unterscheidung der einzelnen Trane voneinander macht im allgemeinen noch große Schwierigkeiten. Die spezifischen Gewichte sind nicht sehr verschieden, sie liegen bei 15°C zwischen 0,915 und 0,930. Der Erstarrungspunkt der abgeschiedenen Fettsäuren wurde zu 18,4—24,3° bei Leberölen und zu 15,5—15,9° beim Robbentran ermittelt. Beim Walöl liegt er zwischen 22,9° und 23,9°. Die Verseifungszahl beträgt in der Regel 171—196, die Jodzahl 167 bei Leberölen, 127—141 beim Robbentran und 121,3—127,7 beim Walöl. Alles in allem bieten diese Konstanten jedoch nicht die zur Unterscheidung der Trane genügenden Anhaltspunkte.

Eine Beimischung von fremden Fetten zu Tran soll man erkennen können,<sup>1</sup> wenn man 1 Teil Tran mit 2 Teilen konzentrierter Schwefelsäure in einem hohen Glase gut durcheinander mischt; es soll nur dann eine klare Mischung geben, wenn dem Tran fremde Fette nicht beigemischt sind<sup>1</sup>). — Harzöle lassen sich auch im Tran nach der früher angegebenen Methode zur Bestimmung in Fetten leicht nachweisen.

Während die besseren Lebertrane in der Medizin Verwendung finden, dienen die geringeren Lebertrane, die Abfalltrane, die Robben- und Waltrane vorwiegend industriellen Zwecken. Früher war Tran in Norddeutschland das Hauptmaterial für die Schmierseifenfabrikation. Da man jedoch fast überall möglichst helle und nicht stark riechende Schmierseifen verlangt, wird in den deutschen Seifensiedereien wenig oder gar kein Tran mehr verarbeitet. Die meisten Trane verseifen sich leicht mit Laugen von 10—12° Bé und geben gute Ausbeuten; doch ist letztere nicht bei allen Tranen gleich. Die größte Ausbeute gibt der Südseetran, ein Waltran (hauptsächlich von *Balaena australis*), der jedoch im Winter fest wird, so daß er sich wie fast alle Trane nur im Sommer gut zu Schmierseifen verarbeiten läßt. Der dünnflüssige Archangeltran, ein Robbentran, eignet sich jedoch auch zu Winterseifen.

Das abgepreßte Walfett oder der Fischtalg, zeigt sich von außerordentlich verschiedener Beschaffenheit. Es kommen Fette vor von ziemlich heller Farbe, nicht unangenehmem Geruch und talgartiger Konsistenz, während andere ganz dunkel gefärbt und schmierig sind und den reinen Trangeruch besitzen. Früher kam auch Transatz in großen Posten in den Handel und wurde massenhaft zu Schmierseife verarbeitet; heute ist er, wenigstens für die deutschen Seifensieder, unverwendbar. Zuweilen macht man im Handel einen Unterschied

<sup>1</sup> Zeitschr. f. analyt. Chemie 2, 444.

zwischen Walfett und Fischtalg, indem man mit ersterem Namen die geringeren, mit letzterem die besseren Sorten bezeichnet.

Das Walfett läßt sich zu Kern- und Leimseifen verwenden. Es verseift sich leicht mit 12grädiger Lauge. Wird der klare, schaumfreie Leim mit stärkerer Lauge weiter behandelt, so zeigt die erhaltene Seife eine gute Festigkeit; die Farbe ist graustichig. Gutes Walfett gibt eine Ausbeute an Kernseife bis zu 130 %; es kommen aber auch viele Fette vor, die infolge ihres Schmutz- und Wassergehaltes eine weit geringere Ausbeute liefern. Auch der beste Fischtalg, dem kein unangenehmer Geruch anhaftet, zeigt beim Sieden Trangeruch, der auch noch an der fertigen Seife zu bemerken ist. Am geeignetsten ist daher das Fett für solche Seifen, bei deren Herstellung Harz mitversotten wird.

Wie schon oben erwähnt, läßt sich aber eine Desodorisierung der Trane je nach deren Qualität in mehr oder weniger vollkommener Weise erreichen, wenn man die Riechstoffe im Vakuum, gegebenenfalls unter gleichzeitiger Anwendung einer Adsorptionsreinigung bei höherer Temperatur mit überhitztem Wasserdampf oder anderen indifferenten Gasen abtreibt. Derart gereinigte Trane sind namentlich in den letzten Jahren vor Kriegsausbruch unter den verschiedensten Bezeichnungen — Neutrale, Butterfett usw. — im Handel gewesen und haben sich auch bei der Seifenfabrikation in jeder Weise bewährt. Auch eine Desodorisierung der Tranfettsäuren läßt sich in verschiedenster Weise erreichen. E. Böhm<sup>1)</sup> beispielsweise erhitzt die zunächst bei 150° im offenen Gefäß getrocknete Tranfettsäure im Vakuumkocher 2—3 Stunden auf 350—400° und destilliert alsdann die so gereinigte Fettsäure. Nach G. Sandberg<sup>2)</sup> werden die durch Spaltung der Trane erhaltenen Fettsäuren mit konzentrierter Schwefelsäure (1,84 spezifisches Gewicht) bei 25—40° C behandelt, mit siedendem Wasser gewaschen und destilliert. Bei diesem Verfahren, das auch unter den Bedingungen der gewöhnlichen Azidifikation bei Anwendung von etwa 10 % Schwefelsäure ein gutes Ergebnis liefert, werden die ungesättigten Fettsäuren teilweise in gesättigtere Oxyfettsäuren übergeführt, während die etwaigen Geruchstoffe aus stickstoffhaltigen Substanzen in eine wasserlösliche Form (Sulfate) gebracht und während des Auswaschens entfernt werden. Besondere Effekte sollen nach Hofmann<sup>3)</sup> mit diesem Verfahren erzielt werden, wenn gleichzeitig mit den Tranfettsäuren auch eine geringe Menge Harz der Sulfurierung unterworfen wird. Eine weitere sehr wirksame Desodorisierung läßt sich nach Schrauth<sup>4)</sup> dadurch erreichen, daß man die Tranfettsäure einer Alkalischmelze unterwirft und das so erhaltene Produkt entweder direkt auf Seife oder nach dem Ansäuern mit Mineralsäuren durch Destillation auf freie Fettsäuren verarbeitet. Die Desodorisierung erfolgt hier nach dem Prinzip der sogenannten Varrentrappschen Reaktion, indem die stark riechenden ungesättigten Fettsäuren unter Abspaltung von Essigsäure bei

<sup>1)</sup> DRP. 230123. Seifensiederzeitung 1911. 38, 118.

<sup>2)</sup> DRP. 162638.

<sup>3)</sup> DRP. 281375.

<sup>4)</sup> Seifenfabrikant 1915, 35, 877.

gleichzeitiger Wasserstoffentwicklung in gesättigte Fettsäuren mit geringerer Kohlenstoffanzahl übergeführt werden, die nunmehr, ihrer chemischen Zusammensetzung entsprechend, den vollen Charakter einer Leimfettsäure zeigen. Auch die bei der Raffination mit konzentrierter Schwefelsäure oder durch Hydratation<sup>1)</sup> erhaltenen Oxyfettsäuren besitzen einen ähnlichen Charakter, so daß es möglich erscheint, die Trane, und zwar gerade die geringwertigen Qualitäten, als Rohmaterial zur Herstellung von Ersatzprodukten für die tropischen Leimfette heranzuziehen.

Eine vollkommene Desodorisierung der Trane bzw. der Tranfettsäuren findet ferner durch die katalytische Reduktion mit Wasserstoff (Hydrogenisation) statt, und es ist damit bewiesen, daß der typische Trangeruch in der Tat durch den ungesättigten Charakter seiner Bestandteile bedingt wird. Für diesen Prozeß sind jedoch im Gegensatz zu den vorbesprochenen Verfahren nur die guten, sorgfältig vorgereinigten Qualitäten brauchbar, welche durch die Wasserstoffanlagerung in talgartige Fette und Fettsäuren übergehen, deren Eigenschaften und Verhalten bei der Seifenfabrikation später noch ausführlich besprochen werden sollen.

### Pflanzliche Fette.

Aus der Reihe der dem Pflanzenreich entstammenden Fette und fetten Öle findet eine große Anzahl zur Darstellung von Seifen Verwendung. Von festen Pflanzenfetten sind es besonders das Palmöl, das Kokosöl und das Palmkernöl. Sehr geeignet für die Seifenfabrikation sind auch noch verschiedene andere feste Pflanzenfette der Tropen, wie Sheabutter, Illipebutter, Kakaobutter, Dikafett, Muskatnußbutter u. a., die aber ihres hohen Preises wegen bisher wenig oder gar keine Anwendung gefunden haben und deshalb nur kurz Erwähnung finden sollen. Von flüssigen Pflanzenölen finden vornehmlich Verwendung als trocknende Öle das Leinöl, Hanföl und Mohnöl, als halbtrocknende oder schwachtrocknende das Baumwollsaatöl (Kottonöl), Sesamöl, Maisöl, Leindotteröl, Sojabohnenöl und Rüböl und schließlich als nichttrocknende das Oliven- und Olivenkernöl, Erdnußöl (Arachisöl) und Rizinusöl.

**Palmöl.** Das Palmöl wird aus dem Fruchtfleisch verschiedener Palmenarten, hauptsächlich der Ölpalme (*Elaeis guineensis* L.), durch Auspressen und Auskochen gewonnen. Die hauptsächlichsten Erzeugnisorte sind das westliche Afrika (Guinea) südlich von Sinoe in der Republik Liberia bis Cameroon in der Bai von Benin und Südamerika. Die Früchte sind dunkel orange-gelb, beinahe braun, von der Größe eines Taubeneies und bilden traubenförmige Fruchtbestände, welche 1000—2000 Einzelfrüchte enthalten. Die von einem öligen, faserigen Fleische umgebene, dreiklappige Nuß enthält einen Stein, und dieser umschließt einen Kern, welcher seinerseits das sogenannte Palmkernöl liefert.

Infolge der überaus rohen Weise, in der das Palmöl von den Eingeborenen gewonnen wird, gehen ungeheure Mengen verloren. Man

<sup>1)</sup> DRP. 287660.

läßt die Palmfrüchte liegen, bis sie beinahe in Fäulnis übergehen, schält die Kerne durch Stampfen und Kneten heraus und behandelt das zurückbleibende Fruchtfleisch mit heißem Wasser, wobei sich das Öl oben absetzt. Auch primitive Pressen sind teilweise im Gebrauch, und neuerdings fehlt es nicht an Bemühungen, die rein manuelle Arbeit durch Handmaschinen zu ersetzen.

Das Palmöl hat orangegelbe bis rotbraune Farbe, butter- bis talgartige Konsistenz und in frischem Zustande einen veilchenartigen, nicht unangenehmen Geruch. Der Schmelzpunkt des frischen Palmöls liegt bei ungefähr  $27^{\circ}\text{C}$ , der jedoch mit zunehmendem Alter und Zunahme der Ranzidität bis zu  $42,5^{\circ}$  steigen kann. Der Schmelzpunkt der aus Palmöl abgeschiedenen Fettsäuren schwankt zwischen  $47$  und  $50^{\circ}\text{C}$ , ihr Erstarrungspunkt zwischen  $35,9$  und  $45,5^{\circ}\text{C}$ . Die Verseifungszahl des Palmöls beträgt 196—202. Die Jodzahl nach Hübl 51,5.

Das Palmöl besteht im wesentlichen aus Palmitin und Olein. Sehr charakteristisch für dieses Fett ist jedoch der große Gehalt an freien Fettsäuren, welcher schon in frischem Palmöl 12 % beträgt, in ganz altem auf 100 % steigen kann. Das Glycerin scheidet sich dabei zum größten Teile als solches aus und kann durch Ausziehen mit Wasser gewonnen werden.

Der gelbrote Farbstoff des Palmöls wird durch die Verseifung mit Alkalien nicht zerstört, so daß die aus rohem Palmöl gesottene Seife eine gelbe Farbe zeigt. Bei Anwendung der sauren Verseifung und Destillation wird er aber vernichtet. Auch an der Luft und am Licht bleicht das Palmöl langsam, die schnellste Zerstörung des Farbstoffes findet aber in der Wärme und durch Oxydationsmittel statt. Das Bleichen des Palmöls kann daher auf sehr verschiedene Weise bewirkt werden; doch sind es hauptsächlich drei Wege, die zur Erreichung dieses Zweckes eingeschlagen werden: Die Erhitzung auf  $220$ — $240^{\circ}$ , die Behandlung mit einem äußerst fein verteilten Luftstrom bei  $100$ — $150^{\circ}$  und schließlich die chemische Bleichung mit Kaliumbichromat und Schwefelsäure oder Salzsäure.

Die Überhitzung, d. h. das rasche Erhitzen auf hohe Temperatur, ist das einfachste Mittel, den Farbstoff zu zerstören. Das, wenn nötig, zuvor geläuterte Öl wird in einem eisernen Kessel schnell auf eine Temperatur von  $200^{\circ}\text{C}$  und dann vorsichtig weiter auf  $215$ — $220^{\circ}$ , gegebenenfalls bis auf  $240^{\circ}\text{C}$  gebracht und diese Temperatur eine Stunde lang ohne Umrühren aufrecht erhalten. Nach einer halben Stunde zeigt das Palmöl schon eine zitronengelbe Farbe und ist ganz klar. Nach einer bis anderthalb Stunden ist in der Regel die gelbe Farbe gänzlich verschwunden, das Palmöl erscheint schmutziggrau; gibt man einige Tropfen auf einen Teller, so bemerkt man, daß feine Kohlentheilchen darin schwimmen. Jetzt wird das Feuer abgestellt und das Palmöl ruhig im Kessel belassen.

War das Öl vor dem Erhitzen geläutert, so zeigt es sich nach dem Erkalten weißlich mit einem Stich ins Braune; war es nicht zuvor geläutert, so erscheint es schmutziggrau von vielen darin fein zerteilten Kohlentheilchen, deren Entfernung jedoch unnötig ist, wenn das Öl zu

Seifen verarbeitet wird, die ausgesalzen werden. Das Bleichverfahren beruht darauf, daß der Farbstoff des Palmöls durch die Hitze zerstört wird, hat jedoch den Übelstand, daß die Kesselböden sehr leiden. Der Gewichtsverlust beträgt, wenn sorgfältig gearbeitet wird, bei gutem, reinem Palmöl 1—1½ %.

Zur Luftbleichung des Palmöls bedient man sich vorteilhafterweise des Körtingschen Dampfstrahl-Luftsaugerapparates (Palmölbleichapparat), von welchem Fig. 4 eine Abbildung zeigt. C ist der Luftsaugerapparat, bei a erfolgt der Dampfeintritt, b ist eine Spindel zum Regulieren des Dampfes, g der Absaugestutzen, K eine Dampfheizschlange, H der Ablasshahn für das Öl und E das Luftzuführungs-

rohr. Um mit dem Apparat zu arbeiten, wird zunächst der Ölinhalt des Kessels mittels der Dampfheizschlange auf etwa 100° C erwärmt, dann wird der Luftsauger in Betrieb gesetzt, welcher oberhalb des Öles eine dem Ölbestande entsprechende Luftleere erzeugt und die durch das Luftrohr eintretende Luft, sowie die aus dem Öle sich bildenden Dämpfe unter dieser Luftleere absaugt. Die durch das Luftrohr eingeführte atmosphärische Luft tritt aus einer großen Anzahl kleiner Löcher nahe dem Boden des Kessels aus und mischt sich mit dem Öl aufs innigste, während sie nach oben steigt. Auf diese Weise kann man in etwa 2 Stunden 20—25 Ztr. Palmöl sehr schön hell bleichen. Ob die Bleiche beendet ist, erkennt man an Proben, welche man durch den Hahn H ent-

Fig. 4. Palmölbleichapparat.

nimmt und auf einer Porzellanschale erkalten läßt. Der Bleicherfolg bei diesem Verfahren ist, sofern das Öl durch den Sauerstoff der Luft allein bleichbar ist, ein vorzüglicher. Durchaus notwendig ist dabei aber, daß das zur Verarbeitung kommende Öl schmutz- und wasserfrei ist. Es ist daher nötig, das Rohöl tags zuvor zu schmelzen und über Nacht absetzen zu lassen. Der Betrieb dieser Anlage ist ein außerordentlich einfacher und ein gegenüber den bisherigen Verfahren angenehmer, da die Öldämpfe durch den Luftsauger sofort abgeführt werden.

Die chemische Bleiche wird mit oxydierenden Substanzen am besten mit Kaliumbichromat und Salzsäure in der folgenden Weise ausgeführt: Das Palmöl wird zunächst geläutert, indem man es auf Wasser schmilzt. Nach dem Absetzen der Unreinigkeiten schöpft man das klare Öl vorsichtig ab und läßt es auf 50° C erkalten. Bei tüchtigem, anhaltendem Durchkrücken gibt man alsdann auf 1000 kg Öl 50 kg Salzsäure und 12 kg Kaliumbichromat hinzu, das man zuvor in 24 kg kochendem Wasser gelöst hat. Nachdem das Öl 10—15 Minuten



durchgearbeitet ist, zeigt es eine dunkle, schmutziggraue Farbe. Bisweilen gibt man jetzt noch einige Kilo Schwefelsäure hinzu und setzt das Krücken fort, bis das Öl ganz klar geworden und einen bläulichen Schein zeigt. Alsdann gießt man 60—80 kg heißes Wasser darüber, deckt zu und läßt gut absetzen. In vielen Fällen kommt man jedoch schon mit wesentlich geringeren Mengen des Bleichmittels aus. Vorteilhafterweise bringt man daher zunächst in 1000 kg geschmolzenes Palmöl nur 5 kg chromsaures Kali und gibt dann unter starkem Rühren 10 kg Salzsäure und schließlich  $\frac{1}{2}$  kg Schwefelsäure hinzu. Nach halbstündigem Durchkrücken wird eine Probe gezogen. Zeigt sich das Öl noch gelb, so wird chromsaures Kali, Salzsäure und Schwefelsäure weiter nachgegeben und damit fortgefahren, bis der erwünschte Erfolg erreicht ist. Alsdann wird das Öl längere Zeit mit Wasser gekocht, um alle Bestandteile des Bleichmittels zu beseitigen und schließlich nach längerem Stehen das klare, oben aufschwimmende Fett abgehoben.

Das durch chromsaures Kali gebleichte Palmöl hat nicht selten einen Stich ins Grüne, weil es etwas Chromoxyd enthält. Dies kann ihm durch längeres Kochen mit verdünnter Salzsäure entzogen und so ein tadellos weißes Produkt hergestellt werden. Nach dem Kochen mit der Salzsäure muß das Öl jedoch noch einmal auf reinem Wasser umgeschmolzen werden.

Die Bleiche mit chromsaurem Kali ist die teuerste von den drei Bleichmethoden, dafür aber auch die sicherste. Trotzdem wird häufig geklagt, daß bei ihrer Anwendung das Öl nicht hell genug wird. Es ist dies aber meist nicht Schuld des Verfahrens, sondern hat gewöhnlich seinen Grund darin, daß das Öl in zu heißem Zustande der Bleiche unterworfen wurde.

Bei der chemischen Bleiche geht der angenehme, veilchenartige Geruch des Palmöls fast ganz verloren.

Das Palmöl ist in sehr verschiedener Qualität im Handel. Das am meisten geschätzte ist das Lagosöl. Es zeigt eine tieforange, aber klare Farbe, ist ziemlich rein und hinterläßt wenig Satz und Unreinigkeiten. Ein weiterer Vorzug dieses Öles liegt darin, daß es weniger ranzig ist und sich besser als die anderen Qualitäten bleichen läßt. Mit Hitze oder mit Luft und Licht gebleicht zeigt es eine besonders helle Farbe, mit Kaliumbichromat behandelt erfordert es bei gleichem Effekt eine nur geringe Menge des Bleichmittels.

Dem Lagosöl ziemlich nahekommend und oft von diesem kaum zu unterscheiden ist das Old Calabar-Öl. Es bleicht sich ebenfalls gut, besitzt aber in der Regel einen mehr oder weniger großen Gehalt an Wasser und Schmutz. Unreiner und sehr ungleichmäßig in ihrem Verhalten beim Bleichen sind jedoch die Kongoöle. Diese werden daher meist nur zu dunkleren Kernseifen und Harzkernseifen verwandt, bei denen es weniger auf die helle Farbe als auf einen angenehmen Geruch ankommt. In der Regel sind sie rotbraun gefärbt und hochgradig ranzig.

Von so verschiedener Beschaffenheit auch das rohe Palmöl den Seifenfabriken zugeführt wird, in einem Punkte stimmen alle Sorten



überein: sie geben sämtlich eine feste und angenehm riechende Seife, deren milder, veilchenartiger Geruch auch in Verbindung mit anderen Ölen und Fetten, ja sogar bei Gegenwart von Harz ziemlich wahrnehmbar bleibt.

Das Palmöl ist roh und gebleicht sehr leicht verseifbar. Es gibt schon mit schwacher Lauge von  $8^{\circ}$  Bé einen dicken, zähen Seifenleim. In der Regel wird es mit einer Lauge von  $12$ — $15^{\circ}$  Bé verseift und gibt damit, richtig ausgesalzen, einen ziemlich schaumfreien, flotten Kern, der, wenn der Leim vollständig klar und gut abgerichtet war, bereits ganz gesättigt ist.

Die Natronseife des ungebleichten Öles ist mehr oder weniger orange gefärbt, die des gebleichten Öles creme- oder hellgelb. Sie ist fest und auf Unterlauge gesotten hart und spröde. Auf Leimniederschlag ist sie homogen und von feiner, kompakter Struktur. In Wasser ist sie wenig löslich, gibt aber einen feinen, beständigen Schaum. Bei Siedetemperatur ist die Grenzlauge gleich einer  $7,5^{\circ}$  Bé starken Ätznatronlauge und einer  $5^{\circ}$  Bé starken Kochsalzlösung. Die Ausbeute beträgt auf Leimniederschlag 160 %, auf Unterlauge 155 %, im ersten Fall enthält die Seife also 60—60,5 % Fettsäuren entsprechend 65 % Reinseife, im zweiten Fall 60,5—61 % Fettsäure entsprechend 65—66 % Reinseife.

Unvermischt wird das Palmöl in der Regel nur zur Herstellung bestimmter Textilseifen verwandt. Zur Herstellung von Feinseifen, glattweißen Kernseifen, Eschweger Seifen usw. wird es gewöhnlich gemeinsam mit talgartigen Fetten und pflanzlichen Leimfetten versotten. Auch bei der Fabrikation gelb oder rötlich gefärbter Harzseifen wird es mitverwandt, da es diesen eine größere Festigkeit verleiht, während seine eigene Seife durch den Harzgehalt ein besseres Schaumvermögen erhält.

Zur Fabrikation glatter Schmierseifen läßt sich das Palmöl natürlicherweise nicht verwenden, da seine Kaliseife halbfest und durchscheinend kristallinisch ist. Zur Herstellung von Naturkornseifen oder Silberseifen kann es aber mit herangezogen werden und dient insonderheit bei ersteren in ungebleichtem Zustande als färbender Zusatz zur Erzielung einer feurigeren Grundfarbe. Seine Hauptverwendung liegt aber auch hier auf dem Gebiete der Textilseifen, für deren Verwendung Konsistenz und Aussehen weniger von Bedeutung sind.

**Kokosöl.** Das Kokosöl ist das aus dem zuerst milchigen, später mandelkernartigen Inhalt der Kokosnüsse durch Auskochen oder Auspressen gewonnene Fett. Die Kokosnüsse sind die Früchte der Kokospalme (*Cocos nucifera*), die fast in allen Tropenländern vorkommt. Diese Palme wird bis 30 m hoch und blüht fast das ganze Jahr, so daß zu allen Jahreszeiten Blüten, unreife und reife Früchte rund herum unter der Krone hängen. Von der Blütezeit bis zum Abfallen der Frucht vergeht ein Jahr. Die Kokospalme trägt vom achten bis zum hundertsten Jahre Früchte, am reichlichsten zwischen dem zwanzigsten und dreißigsten, und zwar jährlich 200—300 Stück. Diese Früchte, Steinfrüchte, sind fast so groß wie ein Menschenkopf, eiförmig, etwas dreikantig, glatt, rötlich, grünlich oder bleigrau: unter dem dicken, schwam-

migen, faserigen Gewebe liegt die Steinschale, welche am Grunde drei Vertiefungen hat und schwärzlich-braun, rauh, holzig und steinhart ist. In ihr befindet sich vor der Reife der Kokosnuß eine wasserhelle, süßliche Flüssigkeit, die sogenannte Kokosmilch; bei der Reife verschwindet diese jedoch allmählich, indem sie einen weichen, eßbaren Kern bildet, der später sehr hart, fast hornartig wird. Diese Samenkern, Koprah genannt, sind länglich rund, haben einen Durchmesser von 10—12 cm und enthalten getrocknet 60—70 % Fett.

Um das Öl zu gewinnen, wird der Samenkern aus der Schale herausgenommen, einige Zeit in Wasser gekocht, dann zerkleinert und gepreßt. Die durch das Pressen erhaltene, milchige Masse wird in großen Kesseln erwärmt und das obenauf schwimmende Fett abgeschöpft. Die besten Einrichtungen zur Darstellung des Kokosöls befinden sich auf Ceylon und auf Malabar (Cochin). Dort ist die Hauptkultur der Kokospalme, und von dort kommt das meiste Öl nach Europa. Seit einigen Jahrzehnten wird die Koprah auch nach Europa gebracht und durch Auspressen oder Extraktion auf Öl verarbeitet. Man unterscheidet dabei die einzelnen Handelsqualitäten der Koprah als „sundried“ (an der Sonne getrocknet) und „kilndried“ (auf der Darre getrocknet).

Das Kokosöl hat frisch eine schöne weiße Farbe, einen milden Geschmack und einen eigentümlichen, nicht unangenehmen Geruch; es wird aber leicht ranzig und nimmt dann einen weniger angenehmen, stechenden Geruch und kratzenden Geschmack an. Der Schmelzpunkt des ganz frischen Öles soll bei 20° C liegen; das gewöhnliche Ceylon- und Cochinöl des Handels zeigt jedoch einen Schmelzpunkt von ungefähr 24° C. Das spezifische Gewicht des Öles beträgt bei 40° C 0,9115, die Verseifungszahl ist 246—260, die Jodzahl 8—9,5. Der Erstarrungspunkt der Fettsäuren liegt bei 22,5—25,2° C.

Das Kokosöl enthält hauptsächlich die Glyzeride der Laurin- und Myristinsäure, daneben kleine Mengen von Palmitin, Stearin, Olein und Glyzeriden flüchtiger Fettsäuren (Capron-, Capryl- und Caprinsäure).

Wie aus den obigen Angaben hervorgeht, besitzt das Öl unter allen bis jetzt untersuchten Fetten die höchste Verseifungszahl, ein Umstand, durch welchen es von allen anderen Fetten, mit Ausnahme des ihm diesbezüglich nahestehenden Palmkernöls, leicht unterschieden werden kann. Der Grund hierfür ist in seinem Gehalt an den genannten niederen Fettsäureglyzeriden zu suchen.

Infolge seines hohen Gehaltes an Trilaurin zeigt das Kokosöl bei der Verseifung ein von den meisten übrigen Fetten abweichendes Verhalten: es verseift sich sehr leicht und sehr schnell selbst in der Kälte und mit konzentrierten Laugen von 30—36° Bé. (Verseifung auf kaltem Wege.) Die Natronseife ist weiß oder schmutziggrau, undurchsichtig, sehr hart und von eigentümlich scharfem Geruch. Die durch Aussalzen gewonnenen Kernseifen sind spröde und haben einen sehr geringen Wassergehalt. Auf Leimniederschlag bilden sie in der Hitze einen dicken, undurchsichtigen Kern, der bereits bei etwa 70° erstarrt. Derselbe enthält 59,5 % Fettsäuren, entsprechend 65,75 % Reinseife (Merklen). Die Grenzlaugenkonzentration liegt bei Siedetemperatur

für Natronlauge oberhalb 23° Bé, für Kochsalzlösung oberhalb 19° Bé. Die mit diesen Lösungen erhaltenen Unterlaugen sind jedoch immer noch seifenhaltig, sodaß es in der Praxis beinahe unmöglich ist, eine quantitative Aussalzung der Kokosseife herbeizuführen. Die „kaltgerührten“ Seifen haben die Eigenschaft, eine große Menge Wasser oder Salzlauge aufzunehmen, ohne an Festigkeit und Aussehen zu verlieren (hochgefüllte Seifen). Sie sind ferner leicht löslich in Wasser und schäumen dabei stark; doch ist der Schaum bei weitem nicht so nachhaltig wie der von Talgseifen. Seifen aus reinem Kokosöl haben ferner, auch wenn kein Überschuß an Alkali vorhanden ist, die unangenehme Eigenschaft, daß sie bei empfindlicher Haut brennen und Röte erzeugen, auch neigen sie leichter zum Ranzigwerden und werden dann übelriechend und unansehnlich.

Im Handel unterscheidet man je nach dem Ort und der Art der Herstellung hauptsächlich drei Sorten Kokosöl: Cochinöl, Ceylonöl und gewöhnliches Koprahöl. Von diesen ist das Cochinöl das beste und reinste in der Farbe. Zum Verseifen auf kaltem Wege ist es am geeignetsten, sofern es nicht zu alt ist. Bei altem Öl, welches schon einen ziemlichen Grad von Ranzidität hat, tritt beim Zusammenrühren mit starker Lauge ein zu schnelles Dickwerden der Masse und Körnerbildung in der fertigen Seife ein. Das Ceylonöl ist gewöhnlich ziemlich ranzig, auch haben seine Seifen den Fehler, daß sie nicht rein weiß, sondern leicht grau gefärbt sind. Das Koprahöl ist jedoch meist weniger ranzig und deshalb auf kaltem Wege gut verseifbar; es liefert aber ebenfalls nicht rein weiße Seifen und ist deshalb ohne weiteres nicht zur Fabrikation von Feinseifen geeignet. Der eben erwähnte Übelstand läßt sich aber durch folgende Läuterung beseitigen: 750 kg Koprahöl werden mit 15 kg Sodalaug von 6° Bé und 10 kg Wasser eine halbe Stunde gekocht und fleißig abgeschäumt. Hierauf setzt man 1,5 kg Salz hinzu, schäumt von neuem ab und läßt eine weitere halbe Stunde kochen. Alsdann wird das Öl, gegebenenfalls nach nochmaliger Wiederholung des Prozesses, über Nacht stehen gelassen und ist dann in der Regel verwendungsfähig.

Von der Herstellung kalt gerührter Feinseifen abgesehen, für die man ein rein weißes, möglichst neutrales Öl mit höchstens 2—3 % freien Fettsäuren benötigt, verwendet man das Kokosöl für die Fabrikation glattweißer Kernseifen auf Leimniederschlag, ferner für die Herstellung von Eschweger Seifen und von Leimseifen. Bei der Herstellung von Kernseifen auf Unterlauge sieht man meist jedoch von seiner Mitverwendung ab, da es auf Grund seiner schweren Aussalzbareit auch bei Anwendung hoher Salzkonzentrationen stets eine unbefriedigende Ausbeute gibt. In der Regel wird es zu glattweißen Kernseifen gemeinsam mit flüssigen pflanzlichen Ölen versotten, da es hier bei entsprechenden Ansatzverhältnissen eine mehr oder weniger weitgehende Füllung des Fertigfabrikates gestattet; bei der Fabrikation von Eschweger Seife bildet es meist die Hälfte des Ansatzes, während die zweite Hälfte aus pflanzlichen Ölen, talgartigen Fetten oder gebleichtem Palmöl besteht. In der Schmierseifenfabrikation wird Kokosöl nicht verwendet.

Da das Kokosöl in immer steigendem Maße auch von der Speisefettindustrie verarbeitet wird, ist seine Beschaffung für die Zwecke der Seifenindustrie immer schwieriger geworden. Diese ist heute zu einem großen Teil auf die Raffinationsrückstände angewiesen, welche entweder in Form von Natronseifen oder als Fettsäuren und „abfallendes Kokosöl“ bei der Kunstbutterfabrikation als Nebenprodukte auftreten. Diese verhalten sich bei der Verseifung ungefähr wie das Koprahöl, sind meist aber stark gefärbt und sollten in der Regel nur nach Analyse und mit garantiertem Gehalt an verseifbarer Fettsäure gekauft werden.

**Palmkernöl.** Das Palmkernöl, gewöhnlich kurz als Kernöl bezeichnet, wird, wie schon erwähnt, meist nicht in den Produktionsländern, sondern erst in Europa in der vorbeschriebenen Weise teils durch Auspressen, teils durch Extraktion mit Benzin oder anderen Lösungsmitteln gewonnen.

Der Ölgehalt der Palmfruchtkerne ist sehr verschieden. Meist schwankt er zwischen 45 und 50 %; doch sollen auch Kerne vorkommen, die 60 % und darüber enthalten.

Das Palmkernöl ist bei gewöhnlicher Temperatur fest, weiß bis leicht hellgelb gefärbt und besitzt einen angenehmen Nußgeschmack und aromatischen Geruch. Es besteht ebenso wie das Kokosöl hauptsächlich aus den Glyzeriden der Laurinsäure, enthält daneben in geringerer Menge die Glyzeride der Myristin-, Stearin-, Palmitin- und Ölsäure und schließlich ganz geringe Mengen von Tricaprin, Tricaprylin und Tricaproin.

Palmkernöl schmilzt bei 25—26° C, bei altem, ranzigen Öl liegt der Schmelzpunkt meist jedoch etwas höher. Die Verseifungszahl beträgt 242—250, ist also relativ hoch. Die Jodzahl wurde zu 13,0—14,0 ermittelt, der Erstarrungspunkt der Fettsäuren liegt bei 20,5—25,5° C.

Das Palmkernöl verhält sich bei der Verseifung ähnlich dem Kokosöl, was unzweifelhaft seinen Grund in dem hohen Gehalt an Trilaurin hat, der beide Fette charakterisiert; doch ist das Verhalten beider nicht vollkommen gleich, da das Palmkernöl meist einen hohen Prozentsatz an freien Fettsäuren besitzt (5—15 %). Es verlangt ebenfalls starke, ätzende Laugen und verseift sich am leichtesten mit einer Anfangslauge von 26—30° Bé. Auch in ihrem Verhalten zu Salz sind sich die Seifen aus Palmkern- und Kokosöl nur ähnlich, nicht gleich, indem die Seifen aus Palmkernöl nicht ganz so schwer aussalzbar sind wie die Seifen aus Kokosöl. Während ferner bei letzterem eine Vermehrung bis 1200 % Ausbeute durch Salzwasser möglich ist, ohne daß die Festigkeit der Seife leidet, läßt sich die Ausbeute bei den Palmkernölseifen in der gleichen Weise auf höchstens 600—700 % steigern.

Die Natronseife ist sehr fest und scharf riechend. Auf Unterlauge gesotten ist sie weißlich und sehr hart, auf Leimniederschlag nach dem Erstarren bei 65—70° cremegelb und undurchsichtig. Ihr Fettsäuregehalt beträgt dann 59,5—60 %, entsprechend 66 % Reinseife, so daß sich die Ausbeute also auf etwa 160 % errechnet. Wie die Kokosseife ist sie in Wasser leicht löslich und gibt einen reichlichen, beständigen Schaum. Die Grenzlauge ist bei Siedetemperatur gleich einer Natron-

lauge von  $19^{\circ}$  Bé oder einer Kochsalzlösung von  $16,5^{\circ}$  Bé (Bontoux). Die Kaliseife ist gelb gefärbt, undurchsichtig und halbfest. Palmkernöl dient im allgemeinen zur Herstellung von Riegelseifen, indem man es zu  $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$  des Ansatzes mit pflanzlichen Ölen gemischt verwendet. Auch zur Herstellung von Eschweger Seifen wird es gemeinsam mit pflanzlichen Ölen und schmalzartigen Fetten verarbeitet und kann, wie schon erwähnt, schließlich auch für die Fabrikation hochgefüllter, gegebenenfalls kaltgerührter Leimseifen benutzt werden. In der Schmierseifenfabrikation läßt es sich ohne weitere Zusätze nicht verwenden, gibt aber im Gemisch mit flüssigen Ölen (Maisöl, Kottonöl usw.) außerordentlich schöne Silberseifen. Die Raffinationsrückstände der Kunstbutterfabrikation, die ebenfalls große Mengen von Palmkernöl aufnehmen, sind im großen und ganzen den analogen Kokosölrückständen ähnlich und verhalten sich ungefähr ebenso wie das rohe Palmkernöl selbst. Sie enthalten jedoch meist die gesamten Farbstoffe des Rohöles gelöst; sind also ohne weiteres für weiße Seifen nicht verwendbar. Auch sind die Seifen in der Regel weniger fest und lassen sich demzufolge auch weniger hoch füllen als die Seifen aus Palmkernöl selbst, anscheinend weil diese Rückstände bei ihrer Herstellung eine Anreicherung an Olein erfahren.

**Sheabutter.** Die Sheabutter, auch Karitébutter genannt, wird aus dem Samen einer Bassiaart in Indien und an der Westküste Afrikas gewonnen. Es sind mehrere Spezies der Gattung Bassia, welche Fett liefern, und angeblich sind die Galam-, Mawah-, Choorie- und Phalarabutter, das Illipe-, Djava- und Noungonöl sämtlich Bassiafett<sup>1)</sup>. Die Frucht, von der die Sheabutter stammt, hat die Größe eines Taubeneies. Unter einer dünnen Schale findet sich ein Fleisch von ausgezeichnetem Geschmack, das wieder einen Kern bedeckt, aus dem die Butter gewonnen wird.

Dieselbe besitzt bei gewöhnlicher Temperatur Butterkonsistenz, ist grauweiß oder grünlichweiß, von einer zähen, klebrigen Beschaffenheit, und zeigt einen eigentümlichen, aromatischen Geruch. Sie hält sich sehr lange, ohne ranzig zu werden, und wird deshalb von den Eingeborenen als Speisefett sehr geschätzt.

Die Sheabutter enthält 35 % Stearin und gegen 60 % Olein, daneben meist größere Mengen unverseifbarer Bestandteile, deren Betrag zwischen 3,5 und 8 % liegt. Das spezifische Gewicht beträgt 0,9175 bei  $15^{\circ}$  C, der Erstarrungspunkt der Fettsäuren liegt bei  $52^{\circ}$  C.

Für sich allein versotten, verbindet sich die Sheabutter am besten mit einer 10—12grädigen Lauge und gibt damit, wenn leicht abgerichtet, einen ziemlich klaren Leim. Der Verband ist aber nur ein sehr loser, weil schon eine verhältnismäßig geringe Mehrzugabe von Lauge genügt, um ihn sofort auseinander zu reißen. Die Grenzlauge ist bei Siedetemperatur gleich einer Natronlauge von  $6^{\circ}$  Bé und einer Kochsalzlösung von  $4,5^{\circ}$  Bé. Die Seife selbst ist sehr hart, wenig wasserlöslich und schlecht schäumend. Auch wird sie leicht ranzig und miß-

<sup>1)</sup> Wiesner, Die Rohstoffe des Pflanzenreiches, Leipzig 1873, S. 211.



farbig. Die Ausbeute beträgt nur 136 %. Am besten versiedet man die Sheabutter zusammen mit Palmkernöl, Kokosöl, flüssigen Pflanzenölen und Harz, wobei man sie bis zu einem Drittel des gesamten Fettansatzes verwenden kann.

**Illipebutter.** Die Illipebutter, auch Mawahbutter genannt, ist das Fett aus den Samen von *Bassia longifolia*, einer Sapotacee, welche vornehmlich in Indien und auf den Malayischen Inseln gedeiht. Der Samen enthält 50—55 % Fett. Die Illipebutter des Handels ist meist jedoch nicht rein, sondern mit den Fetten anderer Bassiaarten, insonderheit der sogenannten Mowrahbutter vermischt. Die Illipebutter ist gelb, geschmolzen gelb bis orange und wird an der Luft leicht gebleicht. Sie hat einen bitteren, aromatischen Geschmack und einen charakteristischen Geruch, der an Kakaobohnen erinnert.

In der Regel enthält sie 20—30 % freie Fettsäuren. Die Verseifung der Illipebutter geschieht am besten mit schwachen Laugen von 10 bis 12° Bé. Die Natronseife ist fest und besitzt angenehmen Geruch und gelbe Farbe. Die Grenzlauge ist eine Natronlauge von 7° Bé und eine Kochsalzlösung von 5° Bé.

**Kakaobutter.** Die Kakaobutter wird durch warmes Auspressen der Kakaobohnen aus den Früchten des Kakaobaumes (*Theobroma Cacao L.*) in den Schokoladenfabriken als Nebenprodukt gewonnen. Der Fettgehalt der Bohnen beträgt 35—50 %. Die Kakaobutter ist in frischem und reinem Zustande gelblich, wird aber mit zunehmendem Alter fast weiß. Sie riecht wie geröstete Kakaobohne und hält sich, sorgfältig aufbewahrt, ohne ranzig zu werden. Ihr Schmelzpunkt liegt nur wenig unter Körpertemperatur, weshalb sie vielfach zu kosmetischen Präparaten und auch in der Pharmazie Verwendung findet. Das spezifische Gewicht des frischen Fettes ist bei 15° C 0,950—0,960, das des alten 0,947—0,950. Die Verseifungszahl 192—200, die Jodzahl 34—37. Der Erstarrungspunkt der abgeschiedenen Fettsäuren liegt bei 42—49° C.

Die Güte der Kakaobutter ergibt sich zum Teil aus Geschmack, Geruch und Konsistenz. Infolge ihres hohen Preises wird sie häufig mit Palmkern- und Kokosstearin, sowie mit Dikafett und Rindertalg verfälscht.

Die Verseifung geschieht ebenfalls mit schwachen Laugen von 10—12° Bé, die Natronseife ist fest, gelblich gefärbt und besitzt einen angenehm aromatischen Geruch.

**Dikafett.** Das Dikafett wird aus den Mandeln von *Mangifera gabonensis*, eines an der afrikanischen Westküste heimischen Baumes gewonnen. Es ist frisch rein weiß, von mildem, kakaoähnlichem Geruch und Geschmack, wird aber nach längerem Liegen gelb und ranzig. Wie das Palmkern- und Kokosöl enthält es die Glyzeride der Laurin- und Myristinsäure und wahrscheinlich auch der Ölsäure und ist sehr leicht verseifbar. Die Verseifungszahl beträgt 244,5, die Jodzahl 30,9—31,3. Die Seifen sind in bezug auf ihre Eigenschaften mit den Seifen des Palmkern- und Kokosöls vergleichbar.

**Muskatnußbutter.** Die Muskatnußbutter, auch Muskatnußöl genannt, wird in Ostindien aus Muskatnüssen, den Samenkernen von



*Myristicon officinalis* gewonnen, welche 38—40 % Fett enthalten. Sie hat Talgkonsistenz, ist von weißlicher Farbe und besitzt Geruch und Geschmack der Nüsse. Die Verseifungszahl beträgt 172,2—178,6, die Jodzahl 40,1—52,0. Die Muskatnußbutter enthält 44—45 % Trimyristin und daneben interessanterweise 4—10 % eines unverseifbaren ätherischen Öles, der Rest besteht aus flüssigem Neutralfett und freien Fettsäuren. Die Verseifung der Muskatnußbutter geht leicht von statten, die Natronseife ist gelb gefärbt, besitzt den Geruch des Ausgangsstoffes und erinnert im übrigen ebenfalls an den Charakter einer Palmkern- oder Kokosölseife.

Weiterhin sind als feste Pflanzenfette zu erwähnen der Pineytag, der chinesische Talg, das Lorbeerfett u. a., welche aber ebenso wie die vier letztbesprochenen Fette für die Seifenindustrie so gut wie keine Bedeutung besitzen.

### Pflanzliche Öle.

**Leinöl.** Das Leinöl wird aus dem Samen von *Linum usitatissimum* L., dem Lein oder Flachs, gewonnen. Der Flachs wird in Nord-europa vorwiegend als Gespinstpflanze gebaut; Rußland, Argentinien, Indien und die Vereinigten Staaten von Nordamerika kultivieren dieses Gewächs jedoch hauptsächlich seiner ölreichen Samen wegen. Die käuflichen Leinsamen unterscheidet man je nach ihrem Verwendungszweck als Leinsaat, wenn sie als Saatgut für den Flachsbau bestimmt sind, und als Schlagsaat, wenn sie ausschließlich der Ölgewinnung dienen sollen. Vorwiegend erscheinen im Handel als Schlagsaat unausgereifte Leinsamen, die man gewissermaßen als Nebenprodukt der Flachsgewinnung erhält. Die Flachspflanzen liefern nämlich nur dann eine brauchbare Faser, wenn ihre Ernte vor der Samenreife erfolgte. Die sich hierbei ergebenden Samen sind daher nur zur Ölgewinnung, nicht aber mehr für die Aussaat tauglich. Für technische Zwecke kommt im allgemeinen lediglich die Schlagsaat in Betracht, da frische Leinsaat nur in jenen Gegenden auf Öl verarbeitet wird, wo Leinöl auch als Speiseöl Verwendung findet.

Im Handel kennt man zwei Arten russischer Saat, die je nach ihrem Ursprung Baltische und Asowsche oder „Schwarze Meer“-Saat genannt werden. Die daraus gewonnenen Öle werden entsprechend als baltisches oder südrussisches Leinöl bezeichnet. Das aus indischer Saat (Bombaysaat) gepreßte Öl wird als indisches gehandelt, das aus argentinischer oder „La Plata-saat“ gepreßte entsprechend als argentinisches oder La Plataöl.

Die Leinsamen enthalten je nach Herkunft 32—42 % Öl, die gewöhnliche Schlagsaat des Handels jedoch durchschnittlich nur etwa 30 %. Kalt gepreßtes Leinöl ist fast farblos; warm gepreßtes ist von goldgelber Farbe, die aber bei längerem Lagern ins Braune übergeht. Das Öl aus frischem Samen ist schleimig, unklar und trübe; gewöhnlich wird daher zum Ölschlagen 2—6 Monate alter Samen genommen. Das Leinöl besitzt einen eigentümlichen Geruch und wird an der Luft unter Sauerstoffaufnahme bald ranzig und dickflüssig; in dünner Schicht trocknet es zu einem neutralen, in Äther unlöslichen Körper, dem

Linnoxyn aus. Es hat ein spezifisches Gewicht von 0,9315—0,9345 bei 15° C, und wird erst weit unter 0° fest (nach Saussure bei —27,5° C). Der Erstarrungspunkt der aus dem Leinöl abgeschiedenen Fettsäuren liegt bei 19,4—20,6°, die Verseifungszahl ist 192—195, die Jodzahl 171—201. Das Leinöl enthält nur etwa 10 % an Glyzeriden fester Fettsäuren, Palmitin und Myristin, während der etwa 90 % betragende flüssige Anteil vornehmlich aus den Glyzeriden der Linolsäure, Linolensäure und Isolinolensäure besteht.

Die Hauptverwendung findet das Leinöl infolge seiner leichten Oxydierbarkeit als sogenanntes trocknendes Öl in der Firnisfabrikation. Ferner kommt es für die Herstellung von Farben, Lacken und Lino-leum, und in geringen Mengen auch als Speiseöl in Betracht. In der Seifenindustrie wird es speziell für die Erzeugung transparenter Schmierseifen verwendet, die besonders dann eine schöne, honiggelbe Farbe besitzen, wenn das Leinöl zuvor durch Verrühren mit einem kleinen Quantum starker Kalilauge raffiniert (gebleicht) und auf diese Weise von seinem Gehalt an Farb- und Schleimstoffen befreit wird.

Leinöl verseift sich leicht mit schwachen Laugen von 12—15° Bé, und zwar verarbeitet man möglichst kaustische Laugen, da das Öl im allgemeinen einen nur geringen Säuregehalt besitzt. Wenn die Verleimung erreicht ist, können für die Beendigung des Prozesses stärkere Laugen bis zu 25° Bé Verwendung finden.

Die Natronseife ist gelb oder gelbbraun, relativ weich und in Wasser leicht löslich und stark schäumend. Die Grenzlauge ist in der Siedehitze eine Ätznatronlauge von 9° Bé oder eine Kochsalzlösung von 6° Bé. Auf Leimniederschlag gesotten enthält sie 59—59,5 % Fettsäuren, oder 64 % Reinseife, was einer Ausbeute von 160 % entspricht (Merklen). Zur Fabrikation von Riegelseifen, Eschweger Seifen usw. ist das Leinöl jedoch nicht verwendbar, da diese Seifen, von ihrer weichen Beschaffenheit ganz abgesehen, anscheinend auf Grund oxydativer Vorgänge beim Lagern einen unangenehmen Geruch annehmen und dunkle Flecken bekommen. Auch bei der Mitverwendung von Leinöl in nur geringer Menge des Fettansatzes (bis zu 20 %) leidet in der Regel die Festigkeit der Seife, die im Laufe der Zeit ebenfalls fleckig und ranzig wird<sup>1)</sup>.

Die Kaliseife, der Typus der eigentlichen Schmierseifen, ist eine transparente, salbenartige Masse von feuriger, braungelber bis grüngelber Farbe und charakteristischem Geruch. Ihre Konsistenz ist, unabhängig von der Außentemperatur, eine ziemlich gleichmäßige, im Sommer wird sie nicht besonders weich, im Winter „erfriert“ sie nicht. In Wasser ist sie, wie die Natronseife, leicht löslich und stark schaubildend. Durch Salzlösungen (Pottasche oder Kaliumchlorid), die sie in großen Mengen aufzunehmen vermag, kann sie weitgehend verlängert werden, außerdem verwendet man zur Füllung aber auch fast regelmäßig Kartoffelmehl oder Pflanzenschleim. Reines, gebleichtes Leinöl ergibt bei Verwendung reiner Kalilauge eine Ausbeute von 235—240 %. Vielfach wird im

<sup>1)</sup> Vgl. Seifenfabrikant. 1904. S. 779.

Sommer aber ein gewisser Teil der Kalilauge durch Natronlauge ersetzt, um eine größere Festigkeit der Seife zu erreichen (Härten der Schmierseife); hierdurch geht jedoch die Transparenz der Kaliseife entsprechend zurück, sie wird trübe und schließlich undurchsichtig. Auch die Ausbeute wird nicht unwesentlich geringer, da die Natronseife im homogenen Leimseifenzustand nur 190 % Ausbeute ergibt, ein Umstand, der nicht immer die genügende Beachtung findet.

**Hanföl.** Das Hanföl wird aus dem Hanf, dem Samen von *Cannabis sativa L.*, geschlagen. Die Pflanze ist diözisch, so daß also nur die weibliche Pflanze Samen trägt. Mit dem Hanf verhält es sich ähnlich wie mit dem Flachs; auch er wird vorwiegend als Gespinstpflanze gebaut, und die Pflanzen müssen vor der vollständigen Samenreife geerntet werden, wenn die Faser gut sein soll. Zur Ölgewinnung dient deshalb auch hier hauptsächlich der nicht vollkommen ausgereifte Samen, während vollständig reifer Samen meist nur als Saatgut verwandt wird. Hanf wird fast in der ganzen gemäßigten Zone gebaut, der Samen enthält 30 bis 36 % Öl.

Das Hanföl besitzt einen ziemlich starken Geruch und mild faden Geschmack; frisch ist es hellgrün oder grünlichgelb, wird aber mit der Zeit braungelb. Sein spezifisches Gewicht ist 0,925—0,928 bei 15° C, bei — 15° C wird es dick und bei — 27° C fest. Der Erstarrungspunkt der abgeschiedenen Fettsäuren liegt nach Lewkowitsch bei 15,6—16,6°, die Verseifungszahl des Öles ist 190—191,1, die Jodzahl nach Hübl 148—157,5. Das Hanföl gehört zu den stark trocknenden Ölen. Es enthält neben wenig Stearin und Palmitin hauptsächlich das Glyzerid der Leinölsäure neben den Glyzeriden der Öl-, Linolen- und Isolinolensäure. Es verseift sich leicht mit schwachen Laugen. Die Natronseife ist weich und grüngelb, die Kaliseife eine leuchtend grüne, transparente Salbenmasse. Besonders in früheren Jahren wurde das Hanföl vielfach in der deutschen Schmierseifensiederei, namentlich zu Winterseifen verwendet, welche Frost aushalten sollten. Die heutigen grünen Schmierseifen des Handels werden meist jedoch aus anderen Ölen hergestellt und mit Indigkarmin künstlich gefärbt.

**Mohnöl.** Das aus den Samen des Mohns (*Papaver somniferum*) geschlagene Mohnöl besitzt einen schwachen Geruch und milden Geschmack, es ist beinahe farblos oder auch lichtgelb und klar; das Nachschlagöl ist dunkler. Das Mohnöl hat ein spezifisches Gewicht von 0,9255—0,9268 bei 15° C und wird bei — 18° C fest. Der Erstarrungspunkt der ausgeschiedenen Fettsäuren liegt bei 15,4—16,2° C. Die Verseifungszahl ist 189,0—196,8, die Jodzahl 132,6—136,0.

Das Mohnöl dient bei uns hauptsächlich als Speiseöl; jedoch wird es auch seiner stark trocknenden Eigenschaften wegen in der Ölmalerei benutzt. Für die Herstellung von Seifen wird es wegen seines hohen Preises weniger herangezogen, und nur die dicken Satzöle finden unter Umständen bei der Fabrikation von Schmierseifen Verwendung, die den Leinölschmierseifen ähnlich ausfallen.

**Sonnenblumenöl.** Die Sonnenblume (*Helianthus annuus L.*), deren ursprüngliche Heimat Mexiko ist, wird im südlichen Rußland, Ungarn,

Indien und China, seit Kriegsausbruch auch in Deutschland als Nutzpflanze gebaut. Die ungarische Saat enthält 36—45 % Öl, von denen 28—30 % gewonnen werden. Das Sonnenblumenöl ist klar, hellgelb und besitzt, wenn kalt geschlagen, einen angenehmen Geruch und milden Geschmack. Es hat ein spezifisches Gewicht von 0,924—0,926 und erstarrt bei  $-16^{\circ}\text{C}$ . Der Erstarrungspunkt der ausgeschiedenen Fettsäuren liegt bei  $17^{\circ}\text{C}$ . Die Verseifungszahl ist 193—194, die Jodzahl 122,5—133,3. Das Trocknungsvermögen ist geringer als bei den anderen vorbesprochenen Ölen.

Das kalt gepreßte Öl wird heute zum größten Teile als Speiseöl, das heiß gepreßte bei der Firnisfabrikation und namentlich in der Seifensiederei verwendet. Die Natronseife ist blaßgelb, fest und homogen, in Wasser leicht löslich und stark schäumend, doch ist die Härte der Seife nicht befriedigend. Infolgedessen läßt sich das Sonnenblumenöl nur im Gemisch mit festen, talgartigen Fetten für die Herstellung von Riegelseifen verwenden, deren Geschmeidigkeit es wesentlich erhöht. Die Grenzlauge der Seife ist bei Siedetemperatur eine Natronlauge von  $7^{\circ}\text{Bé}$  und eine Kochsalzlösung von  $5^{\circ}\text{Bé}$ .

Die Kaliseife ist auf Grund des hohen Linolsäuregehaltes, den das Sonnenblumenöl aufweist, der Leinölschmierseife ähnlich, sie ist wie diese letztere gelb bis gelbbraun gefärbt und besitzt Glanz und transparentes Aussehen. Temperatureinflüssen gegenüber ist sie ziemlich widerstandsfähig. Die Ausbeute beträgt 235—238 %, doch bleibt zu beachten, daß sich das Sonnenblumenöl nur schwer verseift, und daß daher für die Herstellung der Natronseife sowohl wie die der Kaliseife zunächst sehr schwache Laugen in Anwendung kommen müssen.

**Baumwollsaatöl.** Das Baumwollsaatöl, auch Kottonöl genannt, wird aus dem Samen des Baumwollstrauches (*Gossypium*) gewonnen, der in den heißeren Zonen, und zwar am besten in der Nähe des Meeres auf feuchtem, den Seewinden zugänglichen Boden gedeiht. Man kann ungefähr annehmen, daß sein Anbau auf der südlichen Halbkugel bis zum dreißigsten Grade südlicher, auf der nördlichen Halbkugel bis zum vierzigsten, in einigen Gegenden bis zum fünfundvierzigsten Grade nördlicher Breite reicht und mit Erfolg bis zu Höhen von 1550 m über dem Meeresspiegel empor ausgeführt werden kann.

Die Samenkörner sind kleine, mehr oder weniger elliptische Körner von ungefähr 8 mm Länge, welche, in reifem Zustande braun gefärbt, mit einer großen Menge meist weißer Haare (Baumwolle) bedeckt sind und je nach ihrem Herkommen 18—24 % Öl enthalten.

Die Gewinnung des Öles geschieht vornehmlich in Amerika, wo die Saat gewöhnlich in geschältem Zustand gepreßt wird, und in Deutschland, England und Frankreich, wo man die importierte ägyptische, indische und levantinische Saat meist ungeschält der Pressung unterwirft. 1000 kg Saat geben, je nach Beschaffenheit, 150—200 kg Öl.

Das rohe Baumwollsaatöl ist je nach Alter und Herkunft der Saat rötlich bis schwarz gefärbt. In der Regel wird es mit Ätzalkalien raffiniert (gebleicht), wobei die färbenden Substanzen zugleich mit der durch die Neutralisation des Öles gebildeten Seife zu Boden gehen. Das

so raffinierte Öl ist neutral und von hellgelber Farbe. Der Raffinationsrückstand wird unter dem Namen „soapstock“ gehandelt und entweder zur Seifenfabrikation direkt verwendet oder nach Behandlung mit Mineralsäuren der Destillation unterworfen, wobei man schließlich Olein und Kottonstearin erhält. Vielfach wird das Rohöl auch mit Oxydationsmitteln gebleicht. Das so gebleichte Öl ist in der Regel heller gefärbt und zeigt meist eine leichte Fluoreszenz.

Das rohe Baumwollsaatöl ist dickflüssig und hat ein spezifisches Gewicht von 0,922—0,930 bei 15° C. Das raffinierte Öl hat eine strohgelbe Farbe und bei 15° C ein spezifisches Gewicht von 0,923—0,928. Während das rohe Öl im Geschmack und Geruch dem Leinöl ähnlich ist, hat das raffinierte Öl einen rein nußartigen Geschmack. Das Baumwollsaatöl besteht hauptsächlich aus Olein (45—50 %), dem Glyzerid der Linolsäure (25—30 %) und enthält außerdem 20—25 % an Glyzeriden fester Fettsäuren. Die Menge der im Kottonöl stets vorhandenen unverseifbaren Bestandteile beträgt nach Allen und Thomson 1,64 %.

Die Verseifungszahl des Baumwollsaatöls ist 191—196,5, die Jodzahl 100,9—116,9. Die abgeschiedenen Fettsäuren erstarren bei 35,6 bis 37,6° C.

Das rohe Baumwollsaatöl dient in Amerika zu Schmierzwecken, zur Firnisfabrikation als Ersatz für Leinöl und zur Seifenfabrikation; das raffinierte Öl wird zur Seifenfabrikation, als Speiseöl, aber auch zur Verfälschung anderer Öle verwandt. Es sollen Olivenöle vorkommen, die zur Hälfte aus Baumwollsaatöl bestehen.

Das rohe und ebenso das mit Oxydationsmitteln gebleichte Öl ist weit leichter verseifbar als das alkalisch raffinierte, da es freie Fettsäuren enthält, während letzteres infolge der Laugenbehandlung neutral ist. Das raffinierte Öl verseift sich allein mit stärkeren Laugen nur sehr schwer, dagegen leicht in Gemeinschaft mit leicht verseifbaren Fetten wie Palmkernöl, Kokosöl usw. Allein kann man es nur allmählich mit schwachen Laugen zur vollständigen Verseifung bringen; eine auf diese Weise erhaltene Seife läßt sich aber nur schwer aussalzen und gibt selbst bei großem Salzzusatz das überschüssige Wasser nicht vollständig ab.

Die nach dem Austrocknen gelbe Seife ist daher in frischem Zustand relativ weich und stellt keine wirkliche Kernseife dar. Aus alkalisch raffinierten Ölen hergestellt bleicht sie bei Licht- und Luftzutritt nach, während die Seifen aus oxydativ gebleichten Ölen allmählich einen unangenehmen Geruch annehmen und bei gleichzeitigem Nachdunkeln fleckig werden.

Die Natronseife ist in Wasser schwer löslich und schlecht schäumend. Die Grenzlauge ist in der Siedehitze eine Natronlauge von 8° Bé und eine Kochsalzlösung von 5,5° Bé. Auf Leimniederschlag gesotten enthält sie 59—59,5 % Fettsäure, d. h. 64 % Reinseife, was einer Ausbeute von 160 % entspricht (Merklen).

Zu harten Seifen findet das Kottonöl insbesondere in Verbindung mit Palmkern- und Kokosöl Verwendung, da es die Seifen aus letzteren zart und geschmeidig macht. Eine Zeitlang war es auch für glattweiße Kernseifen außerordentlich beliebt, aber die oben erwähnten Übelstände



sind seiner Allgemeinanzwendung hier sehr hinderlich. Außerdem findet das Baumwollsaatöl noch bei der Herstellung glattgelber und Eschweger Seife Verwendung. In Frankreich und Italien wird es in Gemeinschaft mit Erdnußöl sogar in bedeutender Menge zu Marseiller Seifen verarbeitet, doch nicht zum Vorteil des Produktes.

Die Kaliseife ist eine trübe, undurchsichtige Schmierseife von hellgelber Farbe, die in der Wärme gut beständig ist (Sommerseife), in der Kälte aber im Gegensatz zur Leinölseife gefriert. In der Schmierseifenfabrikation verwendet man daher das Kottonöl im Sommer bei der Herstellung transparenter Leinölseifen, die durch diesen Zusatz auch ohne Natronlauge an Festigkeit gewinnen, ferner für undurchsichtige glattgelbe oder glattweiße Schmierseifen, Silberseifen, Salmiakschmierseifen u. dgl.

Auch zu Naturkornseife findet das Baumwollsaatöl Verwendung; doch ist hierbei große Vorsicht erforderlich, da das Korn leicht auswächst. Vor allem ist jeder Natronzusatz zu vermeiden, wenn man den Charakter als Schmierseife nicht gefährden will.

Die Eigenschaft des Baumwollsaatöls, einige Grade über 0° Palmitin auszuscheiden, hat man in Amerika benutzt, um ein an Palmitin armes Öl zu gewinnen. Das abgeschiedene, schmalzartige Fett kommt unter der Bezeichnung „Cottonstearin“ oder „vegetabilisches Stearin“ in den Handel.

Aber auch dies zeigt bei der Verseifung die unangenehmen Eigenschaften des Baumwollsaatöles, da daraus hergestellte weiße Seifen beim Lagern gelbe Flecken bekommen und einen unangenehmen Geruch annehmen.

**Sesamöl.** Die Sesamsaat des Handels besteht aus den Samen zweier Bignoniaceen, *Sesamum indicum* L. und *Sesamum orientale* L., als deren Heimat das südliche und östliche Asien gilt. Gegenwärtig wird die Pflanze, und zwar in beiden Formen, wegen des hohen Ölgehalts der Samen (42—48 %) in den meisten tropischen und wärmeren Ländern gebaut, so in Indien, Kleinasien, Griechenland, Ägypten, Algier, Zanzibar, Natal, in den französischen Kolonien an der Westküste Afrikas, Brasilien, Westindien und in neuester Zeit stark in den Südstaaten Nordamerikas. Die Billigkeit des Rohmaterials und der Reichtum der Samen an gutem Öl sind die Ursache, daß der Sesam heute zu den wichtigsten Rohstoffen der Ölgewinnung zählt und namentlich in Frankreich und England, in neuerer Zeit aber auch in Deutschland und Österreich zur Ölpressung genommen wird.

Die Sesamsaat wird meist dreimal gepreßt; die beiden ersten Pressungen erfolgen kalt, die dritte warm. Die kalt gepreßten Öle dienen als Speiseöle, die warm gepreßten hauptsächlich zur Seifenfabrikation. Der Geschmack der Speiseöle ist milde, doch nicht so angenehm wie der des Olivenöls.

Das Sesamöl besitzt eine schöne hellgelbe Farbe und besteht hauptsächlich aus Olein (60 %), neben dem es die Glyzeride der Linolsäure (25 %), der Stearin- und Palmitinsäure (12—15 %) enthält. Die Verseifungszahl des Öles ist 188—192, die Jodzahl 106—114,5. Der Erstarrungspunkt der abgeschiedenen Fettsäuren liegt bei 22,9—23,8°.



Das Sesamöl gibt mit Zucker und Salzsäure eine karmoisinrote Farbe, die es ermöglicht, dasselbe im Gemisch mit anderen Ölen sicher zu entdecken. Diese Probe, welche man gewöhnlich als die Baudouinsche Farbenreaktion bezeichnet, wird nach Villavecchia und Fabris<sup>1)</sup> in folgender Weise ausgeführt: Man löst 0,1 g Rohrzucker in 10 ccm Salzsäure vom spezifischen Gewicht 1,19, setzt 20 ccm des zu untersuchenden Öles zu, schüttelt kurze Zeit und läßt die Probe stehen. In Gegenwart selbst der geringsten Menge Sesamöl ist die abgeschiedene wässrige Lösung karmoisinrot gefärbt.

Die besten Sorten Sesamöl dienen vielfach zum Verschneiden von Olivenöl, während es selbst häufig mit Erdnußöl verfälscht wird. Zur Seifenfabrikation finden nur die Nachschlagöle oder die aus schlechtem Samen gepreßten oder aus den Preßkuchen mit Schwefelkohlenstoff extrahierten Öle (Sesamsulfuröl) Verwendung. Zu Riegelseifen kann man nur die dicken, fast weißen, viel Stearin oder Palmitin enthaltenden Satzöle verwenden, welche sich beim Lagern des Öls absetzen. Die flüssigen Öle können aber als Zusatzöle zu Palmkernöl, Kokosöl, Talg und Palmöl bis zu 30 % genommen werden und ergeben dann ebenfalls gute Seifen, welche fest vom Schnitt sind.

Infolge seines Säuregehaltes läßt sich das technische Sesamöl mit schwachen Laugen (12—15° Bé) leicht verseifen. Die Natronseife ist rötlichweiß bis braungelb, fest und homogen. In Wasser ist sie relativ leicht löslich und von gutem Schaumvermögen. Die Grenzlauge ist bei Siedetemperatur eine Natronlauge von 8° Bé und eine Kochsalzlösung von 5,5° Bé. Auf Leimniederschlag gesotten enthält sie 58 % Fettsäure oder 62,5 % Reinseife, entsprechend einer Ausbeute von 164 % (Merklen). Die so gewonnene Seife ist jedoch weich und feucht und setzt unter Umständen sogar Lauge ab. In Mischung mit talgartigen Fetten macht das Sesamöl daher die Seife weicher und geschmeidiger, färbt sie aber gleichzeitig rötlich.

Die Kaliseife ist eine glänzende, transparente Schmierseife von hellbrauner Farbe. Temperatureinflüssen gegenüber ist sie ziemlich widerstandsfähig. Trotzdem wird das Sesamöl nur selten zur Schmierseifenfabrikation verwandt, da die technischen Qualitäten desselben infolge der Vervollkommnung, welche die Raffinationsverfahren in den letzten Jahrzehnten erfahren haben, nur noch geringen Mengen angeboten werden, früher aber die Hauptverwendung des Sesamöles auf Marseille beschränkt war, wo Schmierseifen nicht oder nur selten fabriziert werden.

**Maisöl.** Der Mais, der Samen der Maispflanze (*Zea Mays L.*), enthält 6—9 % Öl und ist somit die ölreichste Getreideart. Das meiste Öl ist in den Keimen enthalten, welche man bei der Stärke-, Glukose- und Alkoholvergewinnung aus Mais als Nebenprodukt erhält. Sie enthalten in trockenem Zustand etwa 50 % Öl, das durch Pressung gewonnen wird. Die Hauptproduktionsländer sind Amerika und Argentinien.

Das Maisöl ist ziemlich dickflüssig, von hellgelber bis goldgelber Farbe und angenehmem Geruch und Geschmack. Es hat ein spezifisches

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. angew. Chemie 1892, S. 509.

Gewicht von 0,9215—0,9255 bei 15° C und erstarrt bei — 10° bis — 15° C zu einer ziemlich festen, weißen Masse. Die Verseifungszahl des Öles ist 189,7—191,9, die Jodzahl 111,2—112,6, der Erstarrungspunkt der Fettsäuren liegt bei 14—16° C. Das Öl zeigt keine Sauerstoffaufnahme und enthält 1,35—1,55 % Unverseifbares.

Die verseifbaren Bestandteile bestehen vornehmlich aus Olein und Linolein neben 5—8 % an Glyzeriden fester Fettsäuren.

Maisöl verseift sich mit schwachen Laugen ziemlich leicht. Die Grenz-lauge ist in der Siedehitze eine Natronlauge von 7° Bé und eine Kochsalzlösung von 5° Bé. Die Natronseife ist hellgelb, fest, aber relativ weich, in Wasser schwer löslich und schlecht schäumend. Ohne den Zusatz talgartiger Fette oder fester Pflanzenfette ist das Maisöl daher nicht zur Fabrikation harter Seifen verwendbar. Mit den genannten Fetten vermischt ergibt es aber schöne, hellgelbe Seifen von homogener, geschmeidiger Beschaffenheit und guter Konsistenz.

Die Kaliseife ist eine feurig-durchsichtige Schmierseife von gelber oder rötlicher Farbe, die gegen Temperatureinflüsse wenig empfindlich ist. Das Maisöl bildet daher bei der Schmierseifenfabrikation einen vorzüglichen Ersatz für das Leinöl. Die Ausbeute beträgt 238—240 %.

**Leindotteröl.** Das Leindotteröl, auch Dotteröl genannt, wird aus dem Leindotter, dem Samen von *Camelina sativa* L. (*Myagrum sativum* Crz.), einer Crucifere, geschlagen. Der Samen ist klein, länglich, von gelber Farbe und enthält 32—35 % Öl. Das Leindotteröl ist goldgelb, schwach trocknend und von schwachem, aber eigentümlichem Geruch und Geschmack; es hat ein spezifisches Gewicht von 0,9252 bis 0,9260 bei 15° C und wird bei — 18° C fest. Die Verseifungszahl des Öles ist 188, die Jodzahl 135,3—142,4. Der Erstarrungspunkt der bei gewöhnlicher Temperatur flüssigen Fettsäuren liegt bei 13—14°. Das Leindotteröl wird in verhältnismäßig geringer Menge produziert und hat daher keine große Bedeutung. In der Seifenfabrikation findet es lediglich mit Leinöl vermischt zur Herstellung von Schmierseifen Verwendung. Da diese auch bei größter Kälte nicht erfrieren, nimmt man das Öl im Winter gern zu Naturkornseifen. Im Sommer sind dagegen die Faßseifen aus Leindotteröl nicht zu halten, sie schmelzen schon unter 20° C und haben einen unangenehmen Geruch.

**Sojabohnenöl.** Das Sojabohnenöl wird aus dem Samen einer Leguminose, der Soja *hispida* Silb. und Zuc. gewonnen, die vornehmlich in China und Japan in großem Maßstabe für Nahrungszwecke angebaut wird. Die Mandschurei produziert allein jährlich bis zu 1 1/2 Millionen Tonnen Sojabohnen.

Die Bohne selbst enthält 17—22 % Öl, das durch Pressung und Extraktion teils am Produktionsort, teils auch in Europa erst (England) gewonnen wird. Es ist gelblichweiß gefärbt, besitzt angenehmen Geruch und Geschmack und besteht vornehmlich aus Olein und Linolein. Daneben enthält es etwa 12 % an Glyzeriden fester Fettsäuren und etwa 0,2 % Unverseifbares (Sojasterol). Das spezifische Gewicht beträgt bei 15° C 0,924—0,927, die Verseifungszahl ist 190,6—192,9, die Jodzahl 122,2—124,0. Der Erstarrungspunkt der Fettsäuren liegt bei 24,1—25,0°.

Das Sojabohnenöl eignet sich in hervorragender Weise zur Seifenfabrikation und gleicht in seinem Verhalten teils dem Maisöl, teils dem Cottonöl. Die Verseifung läßt sich mit schwachen Laugen von 10—12° Bé erreichen, muß aber sorgfältig durchgeführt werden, damit die fertige Seife infolge unvollkommener Verseifung nicht fleckig oder ranzig wird.

Die Natronseife ist goldgelb, fest, aber relativ weich, in Wasser wenig löslich und schlecht schäumend. Die Grenzlauge ist in der Siedehitze eine Natronlauge von 8,5° Bé und eine Kochsalzlösung von 6° Bé. Für sich allein ist das Sojabohnenöl nicht auf Kernseifen zu verarbeiten, doch kann es zu 20—30 % mit talgartigen Fetten oder Palmkern- und Kokosöl versotten das Erdnuß- oder Cottonöl voll ersetzen.

Die Kaliseife ist feurig-durchsichtig, dunkelgoldgelb und Temperatureinflüssen gegenüber genügend beständig. Das Sojaöl läßt sich daher zur Schmierseifenfabrikation in der gleichen Weise verwenden wie das vorbesprochene Mais- und Cottonöl. Im Sommer versiedet man es am besten mit Leinöl gemischt zu 50—60 % des Fettansatzes, während man im Winter nicht über 30 % herausgehen soll. Für die Herstellung von Silberseifen ist es aber nicht in demselben Maße geeignet als Cottonöl, da es weniger feste Fettsäuren enthält, als dieses, und daher einen höheren Natrongehalt erfordert. Auch die Farbe läßt, wenn das Öl vor der Verseifung nicht wiederholt gebleicht wurde, zu wünschen übrig, da sie stets einen leicht gelbgrünen Stich besitzt und nicht genügend reinweiß erscheint.

**Rüböl.** Mit dem Namen Rüböl bezeichnet man die Öle der verschiedenen Brassicaarten und unterscheidet je nach der verarbeiteten Saat das Kohlsaotöl, Rübsenöl und Rapsöl. Die Eigenschaften dieser Öle stimmen in allen Hauptpunkten überein. Das spezifische Gewicht schwankt zwischen 0,914 und 0,917 bei 15° C. Der Erstarrungspunkt liegt zwischen — 2° und — 10° C. Die ausgeschiedenen Fettsäuren erstarren bei ungefähr 12° C. Die Verseifungszahl ist 167,7—176,5, die Jodzahl 94,1—104,8. Die Rüböle bestehen hauptsächlich aus den Glyceriden der Ölsäure, Eruksäure, Rapinsäure, Linol- und Linolensäure und enthalten etwa 1 % unverseifbare Substanz. Der Gehalt an Eruksäure ist die Ursache des sehr niedrigen Verseifungswertes. Die Farbe der Rüböle ist heller oder dunkler braungelb, das Produkt des Vorschlags immer etwas heller als das des Nachschlags. Frisch sind die Rüböle fast geruchlos; das abgelagerte Öl zeigt aber einen eigentümlichen Geruch. Der Geschmack ist kratzend, von flüchtigen Beimengungen herrührend, die besonders in den Ölen des Nachschlags vorhanden zu sein scheinen.

Vor Einführung der Erdöldestillate war das Rüböl in Deutschland das hauptsächlichste Beleuchtungsmaterial; heute dient es vornehmlich als Schmieröl. In der Seifenfabrikation findet es nur selten Anwendung; zuweilen werden aber die dicken Satzöle auf geringwertige, schwarze Schmierseife verarbeitet. Das Rüböl verseift sich auch mit schwachen Laugen schwer, und die daraus dargestellten Schmierseifen sind gegen Temperaturschwankungen sehr empfindlich. Mit Natronlauge gibt das Rüböl eine schlechte, krümelige Seife, die in Wasser

nur schwer löslich und Salzlösungen gegenüber sehr empfindlich ist, da die Grenzlauge durch eine Natronlauge von nur  $5,5^{\circ}$  Bé oder eine Kochsalzlösung von nur  $3,5^{\circ}$  Bé dargestellt wird.

**Olivenöl.** Das Olivenöl ist unter allen Ölen das am längsten bekannte. Die Kultur des Ölbaumes (*Olea europaea sativa* L.) ist seit Jahrtausenden bekannt und wird vornehmlich in den Mittelmeerlandern, in Spanien, Portugal, Südfrankreich, Italien, Istrien, Dalmatien, Griechenland, an der marokkanischen Küste, ferner in der Krim und in Palästina betrieben. Seit einigen Jahrhunderten findet man Ölbaumpflanzungen auch in Amerika, besonders in Peru und Mexiko, wo stattliche Olivenhaine selbst im sterilen Boden der Küstengegenden anzutreffen sind.

Die völlig reife Olive hat eine dunkelviolette bis schwarze Farbe. Um den ölreichen Kern lagert ein im Reifestadium schlaffes Fruchtfleisch, dessen Parenchymzellen mit einer wässerigen Flüssigkeit gefüllt sind, in der Fetttröpfchen und feine, oft massenweise verbundene, überaus kleine Körnchen suspendiert sind. Das Fruchtfleisch wird von einer Fruchthaut umschlossen, die aus derbwandigen, mit einer violetten Farbstofflösung erfüllten Zellen besteht. Der Ölgehalt der Oliven ist sehr verschieden, er schwankt zwischen 20 und 60 % und ist abhängig von der Art, der Größe und der Reife der Früchte.

Je nach Art der Gewinnung unterscheidet man verschiedene Handelsqualitäten des Olivenöls, nämlich 1. das durch gelinde, kalte Pressung erhaltene feinste Speiseöl, das den Namen „Jungfernöl“ führt, 2. das durch abermalige kalte Pressung der verbleibenden Kuchen erhaltene gewöhnliche Speiseöl, 3. das durch dritte Pressung der nunmehrigen Rückstände gewonnene Fabrikolivenöl (Brennöl), 4. das Nachmühlenöl, das aus den Rückständen eines nach kurzer Selbstgärung der Oliven gewonnenen Öles erhalten wird, 5. das Höllenöl oder Klärgrubenöl, das aus den Waschwässern und Rückständen des Nachmühlenöles erhalten wird und schließlich 6. das durch Extraktion der Preßkuchen mit Schwefelkohlenstoff gewonnene Sulfurolivenöl. Die letztgenannten vier Qualitäten werden ausschließlich zu technischen Zwecken, vornehmlich zur Seifenfabrikation, verwendet, da sie in der Regel einen mehr oder weniger großen Gehalt an freien Fettsäuren aufweisen und durch Oxydation (Bildung von Oxyfettsäuren und Laktonen) eine oft weitgehende Änderung ihrer Eigenschaften erfahren haben.

In den südlicheren Gegenden wird bei der Verarbeitung der Oliven auch der Kern mit zerkleinert und der ganze so erhaltene Brei der Pressung unterworfen; in den nördlicheren Ländern dagegen, wo der Ölbaum zwar noch gedeiht, aber nicht mehr auf einen regelmäßigen Ertrag zu rechnen ist, wird nur das zerquetschte Fruchtfleisch gepreßt, während die Kerne an Extraktionsfabriken geliefert werden. Das daraus gewonnene Öl kommt gewöhnlich unter dem Namen „Olivenkernöl“ in den Handel. Es ist dunkelgrün und dickflüssig, enthält größere Mengen freier Fettsäure und setzt leicht und in erheblichem Maße festes Fett ab. Das durch Kaltpressen aus frischen Olivenkernen erhaltene Öl hat eine goldgelbe Farbe und enthält nur geringe Mengen freier Fettsäuren.

Das reine Olivenöl ist von hellgelber bis grünlichgelber Farbe und mildem, angenehmem Geschmack. Die kalt gepreßten Öle enthalten etwa 80 % Öl, das im wesentlichen Triolein ist, während die festen Anteile vornehmlich aus Palmitin und geringen Mengen Arachin bestehen. Das Unverseifbare im Olivenöl ist Phytosterin. Die heißgepreßten Öle sind reicher an Palmitin. Das spezifische Gewicht der kalt gepreßten Öle schwankt bei 15° C zwischen 0,915 und 0,918, während das spezifische Gewicht der heiß gepreßten Öle bis auf 0,925 steigt. Letztere setzen oft schon bei 10° C körnige Ausscheidungen ab und erstarren bei 0°, während ganz feine, kalt gepreßte Öle zuweilen erst bei 2° C anfangen sich zu trüben und bei — 6° C das Palmitin ausscheiden. Die aus dem Olivenöl abgeschiedenen Säuren erstarren bei 16,9—26,4° C. Die Verseifungszahl des Olivenöls ist 185—196, die Jodzahl 77,3—94,7.

In der Regel dient das Fabrikolivenöl zur Herstellung weißer Olivenölseifen, das Nachmühlen- und Höllenöl für marmorierte Marseiller Seifen und das Sulfuröl zur Herstellung grüner Textilseifen. Ihrem verschiedenen chemischen Charakter entsprechend zeigen die genannten Öle aber bei und nach der Verseifung wesentliche Unterschiede in ihrem Verhalten. Während sich neutrales Olivenöl nur schwer verseift und einer schwachen, höchstens 10° Bé starken Lauge für die Einleitung der Verseifung benötigt, vollzieht sich die Verseifung der oben genannten technischen Öle ihrem jeweiligen Gehalt an freien Fettsäuren entsprechend mehr oder weniger leicht. Die Natronseifen sind fest, hart, in der Regel von angenehmem Geruch und je nach der Farbe des verseiften Öles weiß, cremefarbig, gelbgrün oder rein grün gefärbt. Die auf Leimniederschlag gesottenen Produkte erstarren in der Regel langsamer als die auf Unterlauge gesottenen, werden aber ebenfalls beim Lagern ziemlich hart. In Wasser sind sie leicht löslich und geben einen feinen beständigen Schaum. Die aus Nachmühlensatzölen gesottenen Seifen zeigen, besonders wenn sie auf Leimniederschlag hergestellt sind, Marmorierung und enthalten infolge ihres hohen Gehaltes an oxyfettsauren Salzen gewöhnlich viel Wasser gebunden. Eine von Merklen aus einem Ölsatz mit 10 % Laktonen hergestellte Seife enthielt beispielsweise 50,5 % Fettsäuren, d. h. also nur 54 % Reinseife. Im Gegensatz hierzu besitzt aber die Seife aus dem Sulfuröl ebenso wie die Seife aus neutralem Öl einen relativ geringen Wassergehalt, da die in flüchtigen Lösungsmitteln praktisch unlöslichen Laktone im Sulfuröl nur in geringem Maße enthalten sind und die daraus hergestellten Seifen demzufolge auch nur ein geringes Bindungsvermögen für Wasser besitzen können. Nach Merklen enthält eine Seife aus Sulfuröl 60,9 % Fettsäuren, d. h. 65,5 % Reinseife, eine Angabe, die mit den praktischen Erfahrungen gut übereinstimmt, da man gewöhnlich mit 157—160 % Ausbeute rechnet. Die gleiche Ausbeute wird auch bei der Verwendung neutralen Olivenöls erreicht.

Die Grenzlauge der Olivenölseifen ist ebenfalls je nach der Qualität der Öle eine verschiedene. Für Seifen aus neutralem Öl wird sie bei Siedetemperatur durch eine Natronlauge von 7° Bé und eine Kochsalzlösung von 5,5° Bé dargestellt. Mit dem Gehalt des Öles an Oxyfettsäuren und



Laktonen erfährt die Grenzlaugenkonzentration indessen eine entsprechende Änderung, da die Seifen der Oxyfettsäuren in Laugen und Salzlösungen leichter löslich sind als die unveränderten fettsauren Salze. Für die Seifen aus Nachmühlenöl ist die Grenzlauge daher bereits eine 8° Bé starke Natronlauge und eine 6° Bé starke Kochsalzlösung, für solche aus Nachmühlensatzölen oder Höllenöl eine Natronlauge von 9° Bé und eine Kochsalzlösung von über 6° Bé. Seifen aus Sulfurolivenöl endlich sind in der Siedehitze in einer Natronlauge von 11° Bé und einer Kochsalzlösung von ebenfalls 6° Bé unlöslich. Im großen und ganzen werden also die Olivenölseifen, unabhängig von der Art des Öles, durch die gleiche Kochsalzkonzentration leicht ausgesalzen, während die Aussalzung durch Ätznatron abhängig ist von der chemischen Zusammensetzung des Öles und zwar derart, daß die stark oxydierten Öle eine höhere Konzentration der Lauge erfordern als die reinen und unveränderten Produkte.

Die Kaliseife des Olivenöls ist eine hellgelbe, je nach Art des Öles mehr oder weniger klare Schmierseife, die in Wasser leicht löslich ist und ein gutes Schaumvermögen besitzt. Olivenöl wird jedoch zur Schmierseifenfabrikation nur selten benutzt.

**Erdnußöl.** Das Erdnußöl wird aus den Samen der Erdnuß (*Arachis hypogaea*), einer Leguminose, gewonnen, welche außerordentlich verbreitet ist und besonders an der Westküste Afrikas und in Indien, außerdem aber auch im Innern Afrikas, in Ostafrika, auf Java und Sumatra, in Südamerika und den südlichen Teilen von Nordamerika, sowie in Südeuropa kultiviert wird. Je nach ihrem Ursprungsort stellen die Erdnüsse verschiedene Varietäten dar. Die afrikanischen, meist in der Schale importierten Nüsse geben bei zweimaliger Kaltpressung ein feines Speiseöl, während die indischen Nüsse entschält importiert werden und bei der Kaltpressung (Bombaynüsse) ebenfalls ein Speiseöl, bei der Heißpressung (Coromandelnüsse) ein besonders für die Seifenfabrikation verwandtes, technisches Öl ergeben. Der Ölgehalt der Nüsse schwankt je nach Herkunft zwischen 42 und 51 %, wovon in der Regel der Preßart entsprechend 30—38 % gewonnen werden.

Das Erdnußöl ist etwas dünnflüssiger als Olivenöl und enthält vornehmlich die Glyzeride der Ölsäure, Linolsäure und Hypogaeasäure, daneben 5—10 % feste Glyzeride, die hauptsächlich aus Arachin und Lignozerin bestehen. Der Gehalt an Unverseifbarem beträgt 0,54 bis 0,94 %. Das kalt gepreßte Öl hat ein spezifisches Gewicht von 0,916 bei 15° C; das spezifische Gewicht der warm gepreßten Öle ist höher und steigt bis 0,920. Das Erdnußöl gehört zu den nicht trocknenden Ölen, ist ziemlich haltbar und wird nicht leicht ranzig. In der Kälte gerinnt es, wie das Olivenöl, etwas über 0°, erstarrt bei —3 bis —4° C und wird erst bei —7° C ganz fest.

Die Verseifungszahl des Erdnußöles wurde zu 185,6—194,8 gefunden, die Jodzahl zu 92,4—100,8. Der Erstarrungspunkt der abgeschiedenen Fettsäuren liegt bei 28,1—29,2.

Das kalt gepreßte Erdnußöl ist farb- und geruchlos, während die technischen Öle mehr oder weniger gefärbt sind und einen unangenehmen

Geruch besitzen. In der Regel sind sie auch stark sauer und enthalten häufig 20 % und mehr freie Fettsäure.

In der Seifenfabrikation findet das Erdnußöl Verwendung bei der Herstellung von Kernseifen, Eschweger Seifen und Schmierseifen. Zur Verseifung verwendet man Laugen von 15—18° Bé. Die Natronseife ist fest, auf Unterlauge gesotten grauweiß und ziemlich hart, auf Leimniederschlag weich und schmutziggelb bis hellbraun gefärbt. In Wasser ist sie schwer löslich und schlecht schäumend. Die Grenzlauge ist in der Siedehitze eine über 7,5° Bé starke Natronlauge und eine über 5,5° Bé starke Kochsalzlösung. Die auf Leimniederschlag erhaltene Seife enthält 59 % Fettsäuren, d. h. 63,5 % Reinseife, was einer Ausbeute von 162 % entspricht (Merklen).

Das Erdnußöl hat in mancher Beziehung Ähnlichkeit mit dem Baumwollsaatöl, ohne dessen Nachteile (Fleckigwerden der Seifen) zu besitzen. Zwei Teile Erdnußöl und drei Teile Palmkernöl geben mit Ätznatronlauge beim direkten Sieden eine tadellose weiße Wackskernseife. Ebenso erhält man aus 70 % Palmkernöl und 30 % Erdnußöl mit Natronlauge sehr schöne, weißgrundige Eschweger Seifen. Dabei verfährt man am zweckmäßigsten in der Weise, daß man mit reiner Ätzlauge von etwa 24° Bé verseift und erst nachher zur Reduzierung der Kaustizität Soda- oder Salzlösung anwendet. Für marmorierte Kernseifen ist das Erdnußöl indessen nicht empfehlenswert, da es im Gegensatz zum Sesamöl einen weniger weißen Grund gibt, der allmählich sogar gelblich wird.

Eine vorteilhafte Verwendung findet das Erdnußöl aber bei der Herstellung kalt gerührter Seifen, vorausgesetzt allerdings, daß der Gehalt an freien Fettsäuren ein nur geringer ist. Eine Seife z. B. aus 70 kg Kokosöl, 30 kg Erdnußöl und 53 kg Ätznatronlauge von 36° Bé übertrifft im Ansehen eine Seife, zu welcher an Stelle von Erdnußöl Talg genommen wurde. Bei transparenten Glyzerinseifen ersetzt es aber den Talg nicht, da die Seifen damit zu weich werden.

Die Kaliseife ist eine hellgelbe, undurchsichtige Schmierseife, die in der Wärme gut beständig ist, in der Kälte aber leicht erfriert. Das Erdnußöl eignet sich daher für die Herstellung von Naturkornseifen, Silberseifen und von Salmiakterpentinseifen und ist für diese Zwecke dem Baumwollsaatöl vorzuziehen, da es insonderheit auch besser als dieses die Mitverwendung von Soda verträgt. Bei der Fabrikation von Glyzerinschmierseife und glatter Ölseife lassen sich im Sommer bis zu 25 % des Ansatzes an Erdnußöl verwenden. Da das Erdnußöl in der Regel aber teurer als das Leinöl ist, wird man es nur ausnahmsweise für diesen Zweck benutzen. Die Verseifung erfolgt gleichzeitig mit dem übrigen Fettansatz in bekannter Weise auf 18—25grädiger Kalilauge.

**Mandelöl.** Das Mandelöl wird aus den Samen der bitteren und süßen Mandel (*Prunus amygdalus*) in Marokko, auf den Kanarischen Inseln, in Syrien, Persien und Südeuropa gewonnen. Die süßen Mandeln enthalten 45—55 %, die bitteren 35—45 % Öl, das vornehmlich durch Kaltpressung gewonnen wird. Das Mandelöl des Handels ist in der Regel jedoch nicht einheitlich, sondern mit Pfirsichkern- und Aprikosenkernöl vermischt.

Das Mandelöl ist klar, dünnflüssig, schwach gelblich, fast geruchlos und von angenehmem, milden Geschmack und gehört zu den nicht trocknenden Ölen. Es besteht vornehmlich aus den Glyzeriden der Ölsäure und Linolsäure, enthält von der letzteren jedoch nur etwa 6—10 %. Das spezifische Gewicht des Mandelöles beträgt bei 15° C 0,915—0,920, es erstarrt bei — 20° C und darunter, während das Pfirsichkernöl bei — 18° C und das Aprikosenkernöl bei — 14° C fest werden. Die Verseifungszahl des Mandelöles ist 189,5—191,7, die Jodzahl 93—95,4, der Erstarrungspunkt der Fettsäuren liegt bei 9,5—11,8°.

Die feinsten Sorten Mandelöl finden in der Medizin, andere noch gut und rein schmeckende Öle zum Verschneiden von Speiseölen Verwendung. Die geringeren Sorten sind für technische Zwecke, namentlich für die Herstellung besserer Feinseifen begehrt. Das Mandelöl läßt sich auf kaltem Wege mit konzentrierten Laugen verseifen und bildet dann harte, homogene Natronseifen, die ein gutes Schaumvermögen besitzen und in ihrem Charakter an eine Olivenölseife erinnern.

**Rizinusöl.** Das Rizinusöl wird aus dem Samen der Rizinusstaude (*Ricinus communis* L.) gewonnen, einer Pflanze, die ursprünglich in Ostindien heimisch ist, jetzt aber auch in Algier, Ägypten, Griechenland, Italien und Amerika kultiviert wird. Der entschälte Samen enthält bis zu 50 und 60 % Öl, das teils durch Pressung, teils durch Extraktion erhalten wird.

Im Handel kommen hauptsächlich drei Arten von Rizinussaat vor: amerikanische, indische (Bombay-Saat) und italienische. Diese Saaten zeigen sowohl in der Form, wie in der Farbe einige Abweichungen. Die indische Saat ist durchschnittlich die kleinste, auch in ihrer lichtbraun gesprenkelten Farbe die hellste. Sie gibt beim Pressen das wenigste Öl, da es nicht zu den Seltenheiten gehört, daß sie etwa 20 % taube Samen enthält.

Das Öl aus erster Pressung dient fast ausschließlich pharmazeutischen Zwecken, während die Öle zweiter und dritter Pressung ebenso wie das Extraktionsöl technische Verwendung finden.

Das Rizinusöl ist farblos oder schwach gelblichgrün, von anfangs mildem, hinterher etwas kratzendem Geschmack und sehr schwachem, aber nicht angenehmem Geruch. Es ist sehr zähflüssig und verdickt sich an der Luft weiter, ohne aber selbst in dünnen Schichten vollständig einzutrocknen. Seinen Hauptbestandteil bildet das Glyzerid der hydroxylierten Rizinusölsäure (80—82 %), außerdem enthält es kleine Mengen von Stearin und Dioxystearin. Das spezifische Gewicht des Rizinusöles schwankt zwischen 0,959 und 0,967 bei 15° C. In der Kälte unter 0° setzt das Öl ein weißes, stearinähnliches Fett ab und erstarrt zwischen — 10 und — 12° C zu einer gelblichen, durchscheinenden Masse.

Reines Rizinusöl ist im Gegensatz zu anderen fetten Ölen mit absolutem Alkohol und Eisessig in jedem Verhältnis mischbar. Es löst sich ferner bei 15° C in 2 Teilen 90 %igem und in 4 Teilen 84 %igem Alkohol; dagegen ist es fast unlöslich in Paraffinöl, Petroleum und Petroläther. Mit konzentrierter Schwefelsäure bildet es eine Sulfosäure (Türkischrotöl).

Die Verseifungszahl des Rizinusöles ist sehr niedrig, sie liegt zwischen 176,7 und 183,5. Die Jodzahl des Öles beträgt 81,4—90,6, die Azetylzahl 149,9—150,5. Der Erstarrungspunkt der Fettsäuren liegt bei 3° C.

Reines Rizinusöl hält sich lange Zeit, ohne ranzig zu werden, was nach Lewkowitsch darauf beruht, daß bei der Raffination des Öles mit heißem Wasser das etwa in das Öl gelangte Rizinusferment zerstört wird.

Bei der Verseifung verhält sich das Rizinusöl ähnlich dem Kokosöl. Es läßt sich selbst in der Kälte leicht durch Zusammenrühren mit starker Natronlauge verseifen. Die so erhaltene Seife ist weiß oder grünlichweiß, amorph und durchscheinend und besitzt eine ziemliche Härte. In Wasser ist sie leicht und klar löslich, ebenso selbst in konzentrierten Alkali- oder Salzlösungen. Die Aussalzung ist daher sehr schwierig und nur mit stark konzentrierten Laugen oder Kochsalzlösungen durchführbar. Die Seife scheidet sich alsdann plötzlich in derben Körnern aus, die schnell erstarren und große Mengen von Lauge festhalten. Die Ausbeute ist dementsprechend groß, Merklen erhielt beispielsweise auf einer Unterlauge von 27° Bé eine Seife mit 51,9 % Fettsäure (56,36 % Reinseife), was einer Ausbeute von 185 % entspricht.

Das Schaumvermögen der neutralen Rizinusseife ist ein schlechtes, wird aber weitgehend verbessert, wenn die Seife mit freier Rizinusölsäure leicht angesäuert wird. Auch das Schaumvermögen anderer Seifen, die insonderheit aus talgartigen Fetten hergestellt sind, läßt sich durch die Hinzunahme von etwa 10 % Rizinusöl zum Fettansatz bzw. durch Ansäuern der Seife selbst mit freier Rizinusölsäure bedeutend erhöhen, wobei besonders zu beachten ist, daß diese sauren Seifen weder ranzig werden, noch sonst Eigenschaften besitzen, die ihrer Verwendung hinderlich wären. In der Regel genügt ein Zusatz von 2—5 % freier Säure, um neben anderen Vorteilen den in dieser Richtung günstigsten Effekt zu erzielen<sup>1)</sup>.

Das Rizinusöl verleiht den damit hergestellten Seifen ein transparentes Aussehen und wird deshalb vielfach zur Fabrikation solcher kalt gerührten Feinseifen verwandt, welche als Ersatzprodukte für Glyzerinseifen dienen sollen. Bei der Herstellung von Kernseifen ist es jedoch nicht empfehlenswert, mehr als 10 % des Öles zum Fettanansatz zu verwenden, da Seifen mit einem höheren Gehalt an Rizinusöl viel Wasser aufnehmen und dadurch an Härte verlieren. Beim Eintrocknen werden diese letzteren allerdings ebenfalls hart, beschlagen aber in der Regel infolge des hohen Salzgehaltes, den sie aufweisen.

Bei der Verseifung mit Kalilauge gibt das Rizinusöl eine klare, hellgelbe Schmierseife, die in Wasser bzw. Salzlösungen ebenfalls leicht löslich ist. Das Öl wird jedoch nur selten zur Schmierseifenfabrikation herangezogen, da es diese Seifen lang und konsistenzlos macht und eine Ausschleifung nicht verträgt.

Neben den bisher besprochenen, natürlich vorkommenden Fetten und Ölen werden der Seifenindustrie aber auch Rohstoffe zugeführt, welche entweder durch eine chemische Umwandlung dieser reinen Natur-

<sup>1)</sup> Seifensiederztg. 1914, 991; 1915, 24.

produkte oder als Abfall- bzw. Nebenerzeugnisse anderer Industriezweige gewonnen werden. Unter den erstgenannten sind besonders die gehärteten Fette hervorzuheben, welche, von Spezialfabriken in großem Maßstabe hergestellt, für die Fabrikation von Seifen ohne weiteres geeignet sind, während sich die letztgenannten Produkte, die gewöhnlich kurz als Abfallfette bezeichnet werden, ohne eine tiefgehende, chemische Vorbehandlung für die Herstellung von Seifen nur ausnahmsweise verwenden lassen. Die hierbei angewandten Reinigungsverfahren sind der Seifenindustrie selbst allerdings nur zu einem kleinen Teil geläufig, da sie gewöhnlich besonders ausgebildete Spezialapparaturen erfordern, die mit der Erzeugung von Seife an sich wenig zu tun haben. Gerade auf diesem Gebiete ist aber eine große Anzahl reizvoller Probleme geboten, deren intensive Bearbeitung infolge der durch den verlorenen Krieg geschaffenen Lage nicht dringend genug empfohlen werden kann. Will die Seifenindustrie der veränderten Sachlage Rechnung tragen, so wird sie sich, losgelöst von aller Empirie und handwerksmäßigen Routine, diese neuen Verfahren sogar schon bald zu eigen machen müssen, da bei voraussichtlich verringerter Einfuhr die vorbesprochenen Neutralfette künftighin in erster Linie für Ernährungszwecke bereitgestellt werden dürften. Auch die wieder anzustrebende Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkte dürfte zunächst nur dann zu erreichen sein, wenn die Industrie abseits der allgemein betretenen Pfade Mittel und Wege findet, die von der Gegenseite gering gewerteten Abfallstoffe in hochwertige und gesuchte Edelfabrikate überzuführen.

### Die gehärteten Fette.

Die Fetthärtung, d. h. die Überführung flüssiger Öle in feste, talgartige Fette ist von großer technischer Bedeutung, weil die Natur im Gegensatz zu den letztgenannten fette Öle in mehr als genügender Menge produziert. Der Weg, der diese Umwandlung in wirtschaftlicher Weise ermöglicht, ist aber erst seit relativ kurzer Zeit mit Erfolg beschritten, obwohl die theoretische Erkenntnis dieser Umwandlungsmöglichkeit fast 100 Jahre alt ist. Denn während, wie schon eingangs betont ist, die festen Fette vornehmlich aus den Glyzeriden gesättigter Fettsäuren bestehen, deren Aufnahmefähigkeit für Wasserstoff ihre Grenze gefunden hat, bestehen die Öle vornehmlich aus den Glyzeriden ungesättigter Fettsäuren, die den gesättigten gegenüber einen Mindergehalt an Wasserstoff von 2, 4, 6 und 8 Atomen aufweisen.

Bei Gegenwart sogenannter Katalysatoren, d. h. solcher Substanzen, welche durch ihre Anwesenheit sonst nur träge und unvollkommen verlaufende Reaktionen beschleunigen oder überhaupt erst ermöglichen, nehmen indessen die ungesättigten Fettsäuren, bzw. Öle Wasserstoff auf, um in die entsprechenden gesättigten Verbindungen überzugehen. Aus Triolein vom Schmelzpunkt  $-6^{\circ}$  und der Dichte 0,900 wird beispielsweise durch die Aufnahme von 6 Wasserstoffatomen Tristearin vom Schmelzpunkt  $72^{\circ}$  und der Dichte 1,010.

Als Katalysatoren (Wasserstoffüberträger) werden heute in erster Linie fein verteilte Metalle, insonderheit Nickel, Kobalt und gewisse



ist daher ein geringes, kann aber durch zweckentsprechende Zusätze<sup>1)</sup> nicht unwesentlich gesteigert werden. Die Natronseifen sind weiter leicht aussalzbar, und zwar ist die für die Aussalzung notwendige Salzmenge wieder um so geringer, je vollständiger die verseiften Fette hydriert waren. Im allgemeinen verhalten sich die aus Waltran hergestellten Produkte mit einer Jodzahl zwischen 65 und 70 ebenso wie tierischer Talg, während Fette mit geringerer Jodzahl noch weniger Salz benötigen. Der Geruch der Seifen, welcher früher vielfach bemängelt wurde, ist als gut zu bezeichnen, da mit fortschreitender Entwicklung der Härtungsmethoden auch Mittel und Wege gefunden wurden, die früher während des Härtungsprozesses spurenweis auftretende Zersetzung zu vermeiden, auf welche im wesentlichen der anfangs beobachtete „muffige“ oder „eigenartig brenzliche“ Geruch der gehärteten Fette zurückzuführen war. In der Praxis wurde der Talg bei der Fabrikation von Seifen bisher aber nur in seltenen Fällen quantitativ durch gehärtete Fette ersetzt, da man die letzteren im allgemeinen nur bis zu 40 % des Fettansatzes mitverwandte.

Die heutigen Verhältnisse werden aber auch hier eine Korrektur der bisherigen Fabrikationsrezepte erfordern, insonderheit da an sich kein Grund für die Annahme besteht, daß die Herstellung von Seifen lediglich aus gehärteten Fetten unmöglich sei.

Auch Kaliseifen allein aus gehärteten Fetten herzustellen ist durchaus denkbar, zumal der Geruchsträger des Trans, die Clupanodonsäure, bei der Behandlung mit Wasserstoff anscheinend zuerst angegriffen und in eine geruchlose Fettsäure übergeführt wird. Je weiter sich die behandelten Öle mit fortschreitender Hydrogenisation dem Talgcharakter nähern, um so weniger werden sie allerdings als solche für die Schmierseifenfabrikation verwendbar, Produkte vom Talgcharakter können aber noch immer an Stelle von Talg, beispielsweise in Verbindung mit Cottonöl, zur Fabrikation von Terpentin-Salmiakschmierseifen u. dgl. verwendet werden.

### Die Abfallfette.

Die bei der Wiedergewinnung bzw. Aufarbeitung industrieller Abfälle und Rückstände gewonnenen Abfallfette unterscheidet man nach ihrem Herkommen als Kadaverfette, Leimfett, Gerberfett, Lederextraktionsfett, Abwässerfett, Walkfett und Wollfett (Wollwachs). Ihnen schließen sich die naturellen Ölrückstände der Speiseölfabriken, der sogenannte soapstock, sowie die aus ihnen erhaltenen Destillate an.

Unter den genannten Produkten für die Seifenfabrikation am wertvollsten sind vornehmlich die Kadaver- und die Leimfette, da sie fast vollkommen frei von unverseifbaren Bestandteilen eine außergewöhnliche Vorreinigung kaum benötigen. Die Kadaverfette werden bei der Vernichtung und Verarbeitung von Tierkadavern und Schlachthausabfällen auf Futtermehl oder Düngemittel als Nebenprodukt erhalten. Zu diesem Zweck werden die Kadaver in geschlossenen Druckgefäßen mit gespanntem Dampf gekocht. Die entstandene Leimbrühe

<sup>1)</sup> S. S. 89 und 122.

und das Fett werden abgezogen und das letztere durch Umschmelzen und Waschen gereinigt. Die Ausbeute beträgt in der Regel 11 %.

Die Leimfette oder besser Leimsiedereifette bilden ein Nebenprodukt bei der Verarbeitung von Leimleder, d. h. von ungegerbten Hautabfällen, die entweder in grünem, nicht gekalktem Zustand oder nach einer längeren Behandlung mit Kalk auf Leim verkocht werden. Im erstgenannten Fall wird das auf der heißen Leimbrühe schwimmende Fett durch Abschöpfen als sogenanntes „Abschöpf Fett“ gewonnen, im zweiten Fall hinterbleibt nach Entfernung der Leimbrühe ein Rückstand, in dem auch das Fett zum größten Teil als Kalkseife enthalten ist. Durch Verkochen mit etwa 10 %iger Schwefelsäure, Zentrifugieren der aufgeschlossenen Masse und gegebenenfalls durch Extraktion der verbleibenden Rückstände erhält man schließlich das aus einer Mischung von Neutralfett und Fettsäuren bestehende „Aufschließ Fett“.

Das Aussehen und die Eigenschaften der Kadaverfette sind naturgemäß durch die Art der verarbeiteten Kadaver bedingt, in der Regel sind sie schmalz- oder talgartig, weiß bis hellbraun gefärbt und ergeben, gegebenenfalls nach vorheriger Bleichung, feste geschmeidige Natronseifen. Dagegen sind die Leimsiedereifette in bezug auf ihre Farbe und physikalischen wie chemischen Eigenschaften am ehesten dem Knochenfett vergleichbar und finden vornehmlich für die Herstellung von Textilseifen Verwendung.

Die übrigen, oben genannten Abfallfette stellen in der Regel salbenartige oder dickflüssig-ölige Produkte dar, die durch einen mehr oder weniger unangenehmen Geruch, dunkelbraune bis tiefschwarze Farbe, stets wechselnde Zusammensetzung und vor allem durch einen nicht unbeträchtlichen Gehalt an unverseifbaren Bestandteilen charakterisiert sind. Die Gerberfette, die aus gegerbtem Leder entweder durch Abkratzen oder durch Einlegen des Leders in heißes Wasser gewonnen werden, können bisweilen allerdings durch Umschmelzen auf Wasser noch gereinigt werden, im allgemeinen aber ist, wie schon oben erwähnt, die Anwendung der üblichen Reinigungsverfahren zwecklos, da auch die mehr oder weniger vorgereinigten Produkte infolge ihres meist hohen Gehaltes an Unverseifbarem zur Herstellung von Seifen ohne weiteres nicht geeignet sind.

Auch die Lederfette, die durch Extraktion von gegerbten Lederabfällen der Gerbereien und Schuhfabriken, Wollabfällen der Tuchfabriken u. dgl. gewonnen werden, enthalten meist 20—30 % Kohlenwasserstoffe, da zum Einfetten von Leder und Wolle neben tierischen und pflanzlichen Fetten und Ölen auch Mineralöle zur Verwendung kommen. Das gleiche gilt für die Abwässerfette, die aus Kanal- oder Klärbeckenschlamm, Fäkalien usw. erhalten werden, indem bei der Extraktion des Klärschlammes zugleich mit den fettartigen Bestandteilen auch die unverseifbaren Öle isoliert werden, die in Form von Schmierölen usw. in die Kanalisation gelangen. Die im Handel bisweilen als „Yorkshire grease“ bezeichneten Walkfette endlich, die man aus den seifenhaltigen Waschwässern der Spinnereien und Tuchfabriken durch Schwefelsäure zur Abscheidung bringt, enthalten eben-

falls neben den so gewonnenen Fettsäuren all die Mineralöle, die als Spicköl, Wollöl u. dgl. zum Einfetten der Wolle gedient haben.

Eine zweckentsprechende Reinigung all dieser Produkte wird nun am ehesten durch eine Destillation der Fettsäuren erzielt, nachdem man zuvor die beigemischten Mineralöle durch Destillation<sup>1)</sup> oder Extraktion von den entsprechenden Natron- oder Kalkseifen abgetrennt hat. Zu diesem Zweck verfährt man am besten wie folgt:

Das in Betracht kommende Abfallfett wird in einem Siedekessel oder besser in einem Autoklaven zu einer möglichst trockenen Kalk-




Fig. 5. Schema einer Destillationsanlage.

oder Natronseife verseift. Je mehr die hierbei nötige Temperatur gesteigert wird, um so sicherer ist das Ergebnis der gegebenenfalls nachfolgenden Extraktion, da — ein gewisser Alkaliüberschuß vorausgesetzt — die Alkali- und Erdalkalisalze ungesättigter Fettsäuren in der Alkalischmelze bei etwa  $240^{\circ}$  in die Alkali- bzw. Erdalkalisalze gesättigter Fettsäuren übergehen, die im Gegensatz zu den erstgenannten in organischen Lösungsmitteln nicht löslich sind. Nach etwa 6stündiger Erhitzung wird die erhaltene Seife in flache Behälter abgelassen, nach dem Erkalten zerkleinert und in der üblichen Weise mit einem geeigneten Lösungsmittel extrahiert. Die hinterbleibenden, von Mineralölen nunmehr befreiten Seifen werden durch Salz- oder Schwefelsäure zersetzt und die abgeschiedenen Fettsäuren nunmehr im Vakuum einer Destillation mit überhitztem Wasserdampf unterworfen.

<sup>1)</sup> Vgl. DRP. 293 167.

Die hierfür üblichen Destillationsapparate sind nach Form und Fassungsraum mancherlei Variationen unterworfen. Sie werden entweder aus Kupfer oder, weniger vorteilhaft, aus Gußeisen für eine Füllung bis zu 5000 kg hergestellt und besitzen kugelige, zylindrische oder ellipsoidische Form. Die bei  $120^{\circ}$  vorgetrockneten Fettsäuren werden in der Regel durch Vakuum eingesogen oder mittels Montejus eingefüllt. Im Innern der Destillationsblase befinden sich zwecks Zuführung des Dampfes zwei in Brausen auslaufende Rohre, die mit der Dampfleitung verbunden sind und vor Eintritt in den Kessel einen Überhitzer passieren. Der Kessel selbst trägt einen Helm und Rüsselrohr, das mit einem Kühler verbunden ist. In diesem kondensiert sich das Destillat, das alsdann durch Fettabscheider vom Wasser getrennt und in Sammelbehältern aufgefangen wird.

Die Destillation wird in großen Apparaten gewöhnlich intermittierend betrieben, während kleinere Apparate meist kontinuierlich verwendet werden. Die Nachfüllung der Fettsäuren erfolgt hier durch Ansaugen während der Destillation, und zwar in dem Maße, wie diese selbst fortschreitet. Sie beginnt in der Regel bei  $260^{\circ}$ . Nach einem kurzen Vorlauf sind die bis  $280^{\circ}$  übergehenden Produkte völlig farblos, darüber hinaus destillieren in der Regel aber nur gelblich bis hellbraun gefärbte Produkte. Nach Beendigung der Destillation hinterbleibt in der Blase ein teeriger Rückstand, Goudron oder Stearinpech genannt, der unter besonderer Vorsicht abgezogen wird und bei entsprechender Konsistenz mancherlei technische Verwendung, beispielsweise als Isolierungsmasse, findet.

Wie schon oben erwähnt, ist es jedoch auch möglich, die durch Verseifung der genannten Abfallfette erhaltene Seifenmasse selbst in der beschriebenen Weise einer Vakuumdestillation zu unterwerfen. Die beigemischten Mineralöle gehen alsdann im Wasserdampfstrom über, während die Seifen, frei von unverseifbaren Bestandteilen als Rückstand hinterbleiben. Nach Zersetzung derselben mit Mineralsäure werden die abgeschiedenen Fettsäuren alsdann erneut dem Destillationsverfahren unterworfen.

Die auf diese Weise aus den obengenannten Abfallfetten erhaltenen Fettsäuren sind ohne weiteres zur Seifenfabrikation verwendbar. Wie das Olein verseifen sie sich leicht auf 25—50grädiger Lauge und geben in der Regel schöne, feste Kernseifen von silberglänzendem Aussehen und durchaus einwandfreiem Geruch.

Im Gegensatz zu den bisher besprochenen Fetten und Fettprodukten unterscheidet sich das aus der rohen Schafwolle gewonnene Wollfett durch seine chemische Zusammensetzung wesentlich von den gewöhnlichen Fettstoffen, da die in ihm enthaltenen Fettsäuren nicht an das dreiwertige Glycerin, sondern an Cholesterin, Isocholesterin und einwertige hochmolekulare Alkohole gebunden sind, die sich in bezug auf ihre Eigenschaften und zwar insonderheit in bezug auf ihre Löslichkeitsverhältnisse sehr wesentlich vom Glycerin unterscheiden. Da jedoch die Entfettung der Wolle in der Regel nicht durch Extraktion, sondern durch Waschung mit besonders hergestellten Textilseifen geschieht, so enthält

das aus den Seifenwässern durch Mineralsäuren abgeschiedene Rohwollfett auch die diesen Seifen entsprechenden, meist ungesättigten Fettsäuren, noch unzersetzte Seifen, Schmutz- und Farbstoffe und vor allem auch einen nicht unbedeutenden vielfach 40—50 % betragenden Wassergehalt.

Eine Verseifung des Wollfettes ist unter den üblichen Verhältnissen, jedoch nur insoweit möglich, als ihm freie Fettsäuren beigemischt sind, da sich die Fettsäure-Cholesterinester im Gegensatz zu den Fettsäureglyzeriden nur bei Temperaturen über 100° und unter erhöhtem Druck voll verseifen lassen. Bei einer Verseifung im offenen Siedekessel bleibt also das eigentliche Wollfett unverändert und verteilt sich in der durch Neutralisation der vorhandenen Fettsäuren gebildeten Seife. Auf Grund dieser Beständigkeit äußeren Einflüssen gegenüber findet das nach besonderem Verfahren gereinigte, von den Seifenfettsäuren des Waschwassers getrennte Wollfett bekanntlich auch als Lanolin zum Überfetten von Feinseifen vielfache Verwendung.

Eine Verwertung des Rohwollfettes für die Seifenfabrikation selbst wird sich nach dem Obigen also nur ermöglichen lassen, wenn nach völliger Verseifung der wachsartigen Bestandteile im Autoklaven oder bei Gegenwart hochsiedender Lösungsmittel <sup>1)</sup> die unverseifbaren Alkohole von den frei gewordenen Fettsäuren nach einer der vorbesprochenen Methoden getrennt und diese letzteren durch Destillation gereinigt werden. <sup>2)</sup> Die Extraktion der Natron- oder Kalkseifen mit organischen Solventien stößt allerdings auf Schwierigkeiten, die sich nur durch völlige Entfernung der im Rohwollfett enthaltenen ungesättigten Fettsäuren vermeiden lassen. Die vorherige Hydrogenisierung des in geeigneter Weise vorgereinigten Wollfettes, bzw. die Alkalischmelze geben aber ohne weiteres die Möglichkeit zur Umwandlung dieser letzteren in gesättigte Fettsäuren, deren Natron- oder Kalkseifen, wie bereits erwähnt, in den geeigneten Extraktionsmitteln völlig unlöslich sind <sup>3)</sup>.

Neben den vorbesprochenen Produkten werden häufig auch unter der Bezeichnung „Seifenfett“, „Butterfett“ u. dgl. Abfallfette angeboten, die als Ölrückstände der Speiseölfabrikation bzw. Raffinationsrückstände der Kunstbutterfabrikation gewonnen werden. Der Hauptvertreter dieser Klasse ist der sogenannte „soapstock“, eine bei der Reinigung des Baumwollsaatöles erhaltene, meist dunkel gefärbte Fettmasse, die neben mehr oder weniger Neutralöl im wesentlichen die durch Neutralisation der im Rohöl enthaltenen Fettsäuren gebildete Natronseife und sämtliche Farbstoffe des Rohöles enthält. Der Gesamtfettsäuregehalt des soapstock beträgt in der Regel 40—65 % teils an Alkali, teils an Glycerin gebunden.

Die Verarbeitung des soapstock, wie überhaupt aller ähnlichen Raffinationsrückstände geschieht in der Regel durch wiederholtes Aus-

<sup>1)</sup> S. S. 26.

<sup>2)</sup> S. DRP. 287 741.

<sup>3)</sup> S. Schrauth. Die zweckmäßige Verwendung des Rohwollfettes in der Seifenindustrie. Seifensiederzeitung 1916, 24, 437.



salzen nach vorausgegangener völliger Verseifung mit Natronlauge und durch eine nachfolgende Behandlung mit oxydierend wirkenden Bleichmitteln. Hierdurch wird eine völlige Abtrennung der mechanischen Verunreinigungen und vielfach auch eine weitgehende Entfärbung bewirkt. Je nach Herkunft des Produktes läßt sich aber auch hier häufig eine Reinigung kaum anders bewirken, als durch Destillation der aus den vollverseiften Rückständen mit stärkeren Säuren in Freiheit gesetzten Fettsäuren (soapstock europäischer Herkunft).

Die aus soapstock hergestellten Seifen sind ziemlich weich und enthalten in der Regel 63—66 % Fettsäure. Ihre Verwertung geschieht am vorteilhaftesten in der Seifenpulverfabrikation, doch ist es selbstverständlich, daß insonderheit die destillierten Fettsäuren das Cottonöl auch bei der Herstellung von Kernseifen usw. ersetzen können.

Für den Einkauf dieser und aller ähnlichen Abfallfette ist als Basis lediglich der Gehalt an „verseifbarem Gesamtfett“ anzuerkennen, da der Begriff „Gesamtfett“ auch die unverseifbaren, fettähnlichen Körper einbezieht, der Käufer aber nur auf Grund der verseifbaren Bestandteile ein Urteil über den Wert dieser Produkte erhalten kann. In oberflächlicher Weise läßt sich ein solches gewinnen, wenn man das Fett in einem Kölbchen mit graduiertem Halse durch Erwärmen mit verdünnter Schwefelsäure zersetzt, die abgeschiedene Fettsubstanz durch Auffüllen des Kölbchens mit Wasser in den Hals treibt, und dortselbst ihr Volumen zur Ablesung bringt. Auch für die wahre Farbe des Produktes bietet diese Methode einen Anhaltspunkt.

Die oben erwähnten Ölrückstände kommen vielfach aber nicht nur in Form von Seifenpasten, sondern von vornherein als destillierte Fettsäuren (black grease) in den Handel und werden häufig noch durch Pressen in Stearin und Olein geschieden. Bei geringem Gehalt an unverseifbaren Bestandteilen können auch diese Produkte selbstverständlich in der Seifenfabrikation Verwendung finden. Ihre Verarbeitung geschieht in der nachbeschriebenen, für die Verseifung von Fettsäuren allgemein üblichen Weise.

### Fettsäuren, Harze und Naphtensäuren.

Seitdem die Spaltung der Fette nach den vorbeschriebenen Methoden auch in der Seifenfabrikation Boden gewonnen hat, kommen neben den Fetten selbst in erheblichem Maße als Rohmaterial auch die Fettsäuren in Betracht, deren Verseifung sich nicht durch Ätzalkalien, sondern auch durch Alkalikarbonate ermöglichen läßt, sodaß sich, von der vollständigeren Gewinnung des Glycerins in einer an sich wertvolleren Form ganz abgesehen, auch hier wieder aus der Fettspaltung eine nicht unwesentliche Verbilligung des gesamten Fabrikationsprozesses ergibt.

In früheren Jahren wurde der Seifenindustrie allerdings allein das flüssige Olein der Stearinfabrikation angeboten, ein im wesentlichen aus Ölsäure und wechselnden Mengen von darin gelöster fester Fettsäure (Stearin- und Palmitinsäure) bestehendes Gemisch, das als

Abfallprodukt bei der Herstellung des Stearins durch Preßarbeit gewonnen wird.<sup>1)</sup>

Im Handel unterscheidet man gewöhnlich das dunklere „Saponifikat-Oleïn“ und das helle „Destillat-Oleïn“, je nachdem das Produkt durch Saponifikation, d. h. durch Verseifung der Fette im Autoklaven mit Kalk, Magnesia oder Zink oder durch Spaltung der Fette mit Schwefelsäure (Azidifikation) und nachfolgende Destillation gewonnen ist. Da aber heute in der Regel in den Stearinfabriken nach dem sogenannten gemischten Verfahren gearbeitet wird, das durch Einschaltung eines Säurungsprozesses zwischen Autoklavenspaltung und Destillation Fettsäuren von einwandfreier Beschaffenheit in wirtschaftlicher Weise erzielen läßt, so sind die am häufigsten angebotenen Oleïne korrekterweise als „Destillat-Oleïne“ zu bezeichnen.

Die Oleïne des Handels sind gelb bis dunkelbraun gefärbte, mehr oder weniger klare Flüssigkeiten, deren Erstarrungspunkt, Jod- und Säurezahl mit der jeweiligen Zusammensetzung wechselt. Außer Ölsäure enthalten sie Palmitin- und Stearinsäure, Isoölsäure und Laktone, bisweilen auch stärker ungesättigte Fettsäuren, wie Linolsäure u. a. Die Saponifikatoleïne enthalten außerdem in der Regel 3—11 % ungespaltenes Neutralfett, die Destillatoleïne häufig Kohlenwasserstoffe, die sich bei der Fettsäuredestillation durch Zersetzung bilden können, doch soll bei sachgemäß geleiteter Destillation der Gehalt an diesen 2—3 % nicht überschreiten. Die Jodzahl der Saponifikatoleïne liegt gewöhnlich zwischen 78 und 82, die der Destillatoleïne meist etwas höher, etwa bei 86, der Gehalt an freien Fettsäuren (Ölsäure) beträgt bei den ersteren 87—95 %, bei den letzteren 93—98 %.

Die Verseifungszahl liegt in der Regel zwischen 198 und 208, die Neutralisationszahl zwischen 170 und 190. Der Erstarrungspunkt der Oleïne wird zwischen 8 und 12 C° gefunden, das spezifische Gewicht beträgt bei 15° C 0,897—0,902.

Die Verleimung des Oleïns geschieht am besten mit 24—25grädiger Ätzlauge oder besser, wie schon oben erwähnt, mit Natriumkarbonatlösungen von etwa 30° Bé bzw. Pottaschelösungen von 20—22° Bé.

Für die Herstellung von Natronseifen, die für gewöhnlich relativ weich ausfallen, ist ein möglichst hoher Gehalt an festen Fettsäuren vorteilhaft, weil sich damit die Mitverwendung fester Fette beim Fettansatz mehr oder weniger einschränken läßt. Für die Herstellung glatter Schmierseifen aber ist im Gegensatz hierzu ein möglichst tief schmelzendes Oleïn vorzuziehen, um den bekannten Kristallisationserscheinungen in der Seifenmasse vorzubeugen. In beiden Fällen ist jedoch die Alleinverwendung von Destillatoleïn wenig empfehlenswert, da es eine schlechte Ausbeute ergibt, und weil die erhaltenen Seifen keinen Verband besitzen und eine Füllung kaum vertragen. Natronseifen aus Saponifikatoleïn

<sup>1)</sup> Der Name des Produktes ist ebenso wie die Bezeichnung „Stearin“ für die gleichzeitig gewonnenen festen Anteile vom wissenschaftlichen Standpunkt aus als unrichtig zu bezeichnen, da der Chemiker mit Oleïn den flüssigen, mit Stearin den festen Anteil der Neutralfette bezeichnen müßte, die hier in Frage stehenden Produkte Glycerin aber nicht mehr enthalten.

dagegen sind fest, homogen und besitzen einen eigenartigen, nicht unangenehmen Geruch. Auf Unterlauge gesotten sind sie schmutziggelb, auf Leimniederschlag rötlichgelb bis braun gefärbt, geschmeidig und von gutem Schaum- und Waschvermögen. Die Grenzlauge ist bei Siedetemperatur eine Natronlauge von ungefähr  $9^{\circ}$  Bé und eine Kochsalzlösung von ungefähr  $7^{\circ}$  Bé, der Prozentgehalt an Fettsäure beträgt 60,5—61 %, entsprechend 65—66 % Reinseife oder eine Ausbeute von 165 %.

Die Kaliseife des Saponifikatoleins ist eine braune, klar durchscheinende Schmierseife von guter Konsistenz und Temperatureinflüssen gegenüber von genügender Beständigkeit. Da sie ziemlich bedeutende Mengen von Neutralsalzen aufzunehmen vermag, läßt sich die Ausbeute vielfach bis auf 240 und 245 % steigern.

Vornehmlich wird das Olein aber für die Herstellung von Textilseifen verwandt, bei denen die äußeren Eigenschaften, vor allem die Konsistenz eine geringere Bedeutung besitzen, und in großen Mengen wird es daneben auch für die Herstellung von Wasch- und Seifenpulvern benutzt. In Verbindung mit Talg, Knochenfett, gebleichtem Palmöl u. dgl. dient es dann weiter zur Herstellung gewöhnlicher Kernseifen, deren Schaumvermögen und Waschkraft eine sehr befriedigende ist.

Neben dem Olein kommen heute aber auch eine große Anzahl anderer Fettsäuren in den Handel, zunächst unter den Namen „Talgfettsäuren“, „animalische Fettsäuren“, „festes weißes Olein“ u. dgl. Produkte, welche aus den vorbesprochenen Abfallfetten hergestellt sind und in der Regel einen mehr oder weniger hohen Gehalt an unverseifbaren Bestandteilen aufweisen. In all diesen Fällen sollte der Käufer eine Garantie für den Ursprung der Ware verlangen und beim Einkauf besonders, wie schon oben erwähnt, den Gehalt an „verseifbarem Gesamtfett“ als Basis zugrunde legen.

Aber auch die nach den verschiedenen Spaltungsmethoden gewonnenen Fettsäuren werden heute direkt gehandelt. Die Möglichkeiten ihrer Verwendung ergeben sich aus der Verwendungsweise der Neutralfette, aus denen sie erhalten sind. Für ihre praktische Verarbeitung, wie überhaupt für die Verarbeitung von Fettsäuren aller Art, ist jedoch die Tatsache von Bedeutung, daß die aus Fettsäuren hergestellten Seifen vielfach nachdunkeln, leicht fleckig werden und häufig überhaupt nicht rein weiß zu erhalten sind. Es beruht dies darauf, daß Fettsäuren infolge der vielfachen Berührung mit Eisen sowohl bei ihrer Herstellung wie insbesondere auch beim Lagern in eisernen Tanks, Fässern usw. nicht unbedeutende Eisenmengen in Lösung bringen, die zu den erwähnten Übelständen den Anlaß geben. Vor Verarbeitung solcher Fettsäuren ist daher eine sorgfältige Waschung mit verdünnter Salzsäure in der Wärme sehr empfehlenswert, da durch die so erfolgende Entfernung des Eisens einerseits eine wesentliche Aufhellung der Fettsäuren selbst bedingt, andererseits aber auch die Herstellung rein weißer Seifen ermöglicht wird.

**Die Verarbeitung der Fettsäuren.** Die Verwendung der Fettsäuren zur Seifenfabrikation beruht auf einem relativ einfachen chemischen Prozeß, indem die Fettsäuren auf Grund ihres stärkeren Säurecharakters

die Fähigkeit besitzen, aus den Alkalikarbonaten die Kohlensäure auszutreiben und sich selbst mit dem Alkali unter Austritt von Wasser zu fettsauren Alkalien zu vereinigen. Die Neutralisation der Fettsäuren verläuft also nach dem durch die folgende Gleichung ausgedrückten einfachen Reaktionsschema:



Die Verarbeitung der Fettsäuren auf diesem Wege, die sogenannte Karbonatverseifung, begegnete anfangs aber einem starken Vorurteil, da man zunächst nicht imstande war, die durch das Entweichen der Kohlensäure gegebenen, technischen Schwierigkeiten zu überwinden und außerdem die Ansicht vertrat, daß diese Arbeitsweise schlecht aussehende Ware liefere. Mit der Zeit ist dieses Verurteil aber völlig geschwunden, zumal sich das Verfahren selbst ohne weiteres durchführen läßt, wenn man im Gegensatz zu der bei der Verseifung von Neutralfetten üblichen Arbeitsweise die Fettsäure allmählich zur Lauge gibt. Die Ansätze zur Karbonatverseifung dürfen allerdings höchstens zwei Drittel so groß sein, als beim Sieden mit kaustischer Lauge, weil beim Entweichen der Kohlensäure ein nicht unbedeutender Steigerraum im Kessel vorhanden sein muß. Des weiteren ist zu beachten, daß die technischen Fettsäuren je nach dem Spaltungsverlauf einen mehr oder weniger großen Prozentsatz an Neutralfett aufweisen, dessen Verseifung nach voraufgegangener Neutralisation der Fettsäuren selbst naturgemäß nur durch Ätzalkalien bewirkt werden kann.

Die Karbonatverseifung wird daher in der folgenden Weise ausgeführt. Die vorher genau berechnete Menge von kohlensauren Alkalien, ganz gleich, ob kalzinierte Soda oder Pottasche, wird in etwa der doppelten Menge Wasser aufgelöst und nach Zusatz von etwa 10—15 % Kochsalz im Siedekessel bis zum Kochen erhitzt. Hierauf läßt man die vorher flüssig gemachte Fettsäure zufließen, während man die Karbonatlösung in beständigem Sieden erhält. Die zufließende Fettsäure verbindet sich sofort mit dem Alkali, wobei Kohlensäure frei wird und unter starkem Schäumen und Steigen der Seifenmasse entweicht. Man hat daher den Fettsäurezufluß so zu regeln, daß ein Übersteigen der Seife nicht erfolgen kann, was vermieden wird, wenn die Fettsäure nur so stark zuläuft, daß sie sofort von der durchstoßenden Karbonatlösung in Seife übergeführt wird. In besonders kritischen Momenten stellt man den Fettsäurezufluß so lange ab, bis alle im Kessel befindlichen Teile verseift sind. Am leichtesten tritt ein Übersäumen ein, wenn der letzte Rest der Fettsäure zur Verseifung gelangt, so daß man also dann besonders auf ihren langsamen Zufluß zu achten hat. Des weiteren ist es zweckmäßig, sich bei der Karbonatverseifung einer Wehrmaschine zu bedienen, mit deren Hilfe man sich ungleich leichter vor dem Übersteigen der Seife schützen kann, als beim Gebrauche des Handspatels. Sobald die letzte Fettsäure Verseifung eingegangen ist, läßt das Steigen der Seife merklich nach, dessen ungeachtet ist es indessen nötig, das Sieden noch längere

Zeit fortzusetzen, damit der frei gewordenen Kohlensäure Gelegenheit zum völligen Entweichen gegeben wird. Die Seife wird währenddessen immer schwerer und fängt allmählich an zu fallen. Liegt sie endlich im Kessel, ohne sich wieder heben zu können, so ist anzunehmen, daß die Kohlensäureaustreibung beendet ist, und das weitere Sieden kann in der Weise fortgesetzt werden, daß man die für das in der Fettsäure noch enthalten gewesene Neutralfett nötige Ätzlauge einbringt. Nach deren Zugabe tritt sofort wieder ein normales Sieden ein, die vorher schwerfällige und trübe Seife wird dunkel, leimig und schließlich leichtflüssig. Sie kann nun abgerichtet und wie eine aus Neutralfetten gesottene Seife regelrecht fertig gemacht, verschliffen, bzw. ausgesalzen werden. Die Laugenabrichtung ist immer etwas kräftig zu halten, weil alle Seifen aus Fettsäuren etwas nachgreifen, so daß sich ein anfänglicher Alkaliüberschuß nach einiger Zeit wieder verliert.

Für die Berechnung der für die Durchführung des Verfahrens erforderlichen Karbonatmengen ist es zu beachten, daß mit Ausnahme der Palmkern- und Kokosölfettsäuren, deren Neutralisationszahl bei etwa 250—265 liegt, 100 kg einer 100 %igen Fettsäure etwa 20 kg Ammoniaksoda benötigen, und daß sich diese Menge entsprechend dem analytisch zu ermittelnden Neutralfettgehalt für je 5 % Neutralfett um etwa 1 kg verringert. Die erforderliche Menge Ätzlauge ergibt sich dann ebenfalls ohne weiteres auf Grund der Analyse.

Für die Herstellung von Schmierseifen aus Fettsäuren ist die Anwendung der Karbonatverseifung im allgemeinen nicht empfehlenswert. Bei dieser Arbeitsweise würde sich nämlich eine Verteuerung des Prozesses herausstellen, da sich die elektrolytische Kalilauge billiger stellt als kalzinierte Pottasche.

Man verfährt deshalb beim Sieden von Schmierseifen aus Fettsäuren in der folgenden Weise:

Auf je 100 kg Fettsäure berechnet man 40 kg elektrolytische Ätzkalilauge von 50° Bé und, je nach der Jahreszeit, bei glatten Schmierseifen 5—6 kg, bei Naturkornseife 10—12 kalzinierter Pottasche. Die Ätzlauge wird mitsamt der darin gelösten Pottasche auf 28—30° Bé gestellt, wenn man mit direktem Dampf arbeitet, auf 26—27° Bé dagegen, wenn nur Freifeuerung vorhanden ist. Nachdem man die Lauge bis zum Sieden erhitzt hat, läßt man die Fettsäure zufließen, wobei zwar ebenfalls sofortige Verseifung, jedoch kein heftiges Steigen eintritt. Allmählich geht die anfangs stark übertriebene Seife Verband ein und liegt schließlich, wenn das Laugen- und Wasserverhältnis gut getroffen ist, als eine fertig abgerichtete und eingedampfte Seife im Kessel, die sich nachträglich wie eine Seife aus Neutralfetten schleifen oder füllen läßt.

**Die Harze.** Neben den vorbesprochenen Fetten und Fettsäuren kommen für die Seifenfabrikation auch die dem jungen Holze und der Rinde von Fichten und Tannen entfließenden, gewöhnlich als Fichtenharz bezeichneten Produkte in Betracht, die besonders in Frankreich und Amerika in großem Maßstabe gesammelt werden. Durch trockene Destillation der Rohharze wird das Terpentinöl von dem als klar schmelzender Rückstand verbleibenden Kolophonium abgetrennt, das nach



einer Klärung und Filtration in der Kälte zu einer glasglänzenden, spröden und pulverisierbaren Masse von rötlichgelber bis dunkelbrauner Farbe erstarrt. Das spezifische Gewicht des Kolophoniums liegt bei 15° zwischen 1,045 und 1,085, der Schmelzpunkt je nach Herkunft und Qualität zwischen 70 und 100°, bisweilen aber auch erst bei 120—130°. In Wasser ist das Kolophonium unlöslich, leicht löslich dagegen in fast allen organischen Lösungsmitteln. Seinem chemischen Charakter nach besteht es, von 15—20 % unverseifbaren Bestandteilen abgesehen, hauptsächlich aus freien Säuren (Abietinsäure und Pimarsäure), die in bezug auf ihre Konstitution jedoch mit den Fettsäuren nicht identisch sind, trotzdem sie wie diese in Wasser leicht lösliche Alkalisalze bilden, die sich wie echte Seifen verhalten. Die Verseifungszahl des Kolophoniums liegt in der Regel zwischen 145 und 195, doch sollte man aus Zweckmäßigkeitsgründen Harze mit einer Verseifungszahl unter 150 zur Seifenfabrikation nicht verwenden.

Das Kolophonium verseift sich am besten mit schwachen Laugen von 10—15° Bé, mit denen es beim Sieden leicht in Lösung geht. Die gebildeten Seifen sind weich und schmierig, stark schäumend und besitzen ein gutes Reinigungsvermögen. Durch Kochsalz werden sie in konzentrierter Lösung, aber auch dann nur unvollkommen, ausgesalzen. Auf Grund dieser Eigenschaften wird das Harz in der Seifenfabrikation lediglich als billiger Zusatzstoff bei der Herstellung von Fettseifen verwendet, deren Aussehen und Schaumvermögen eine Verbesserung erfahren sollen. Seine Mitverwendung ist durchaus statthaft und keineswegs als Füllung oder Fälschung anzusehen. Es findet daher vornehmlich bei der Herstellung von Hausseifen, und zwar insonderheit der sogenannten Oranienburger Kernseifen, Verwendung, während Zusätze zu glattweißer Kernseife seltener sind. Auch zum Aussieden (Ausstechen) des Leimniederschlages wird es viel benutzt, wobei gleichzeitig durch Verbleiben der Farbstoffe in der Unterlauge eine Reinigung des Produktes erzielt wird. Bei der Herstellung brauner Harzkernseifen beträgt seine Menge oft 50—60 % des Fettansatzes; gewöhnlich wird es mit minderwertigen Fetten gemischt verarbeitet, deren Geruch es durch seinen aromatischen Eigengeruch verdecken soll.

Für die Verseifung selbst wird das Harz gewöhnlich in den gleichzeitig verwandten Fetten geschmolzen, es ist jedoch nicht immer nötig, dasselbe gemeinsam mit den Fettstoffen zu verleimen, da es auf Grund seines sauren Charakters auch während oder nach Beendigung des Durchsiedens in den Kessel gebracht werden kann. Bei gleichzeitiger Verwendung von Fettsäuren wird die Verseifung am besten durch Karbonat bewirkt.

Die Harze sind sowohl in dunklen als in hellen Qualitäten im Handel, und insonderheit die amerikanischen Harze, werden nach ihrer Farbe, Verseifungszahl und Reinheitsgrad mit Buchstaben derart bezeichnet, daß die Anfangsbuchstaben des Alphabets die dunkelsten Sorten, die späteren Buchstaben die helleren Qualitäten bezeichnen. Die Marken W. W. G. (Window-Glass) und W. W. (Whater White) sind die hellsten, doch werden für die Seifenfabrikation meist nur die Marken G. und J. verwendet.

**Die Naphtensäuren.** Die bei der Erdölraffination in Mengen bis zu 2 % abfallenden Naphtensäuren bieten ein für die Seifenfabrikation beachtenswertes Rohmaterial, das besonders in den Produktionsländern als Seifensurrogat viel benutzt, neuerdings aber auch in Deutschland in größeren Mengen angeboten wird.

Die ihrer chemischen Konstitution nach zyklischen Naphtensäuren werden in Form ihrer Alkalisalze bei der Raffination insonderheit des kaukasischen Erdöls mittels Ätzlauge als schmierige, unangenehm riechende Masse von brauner Farbe und weicher Konsistenz erhalten, die in Rußland als „Myloin“, in Deutschland vielfach als „Mineralseife“ bezeichnet wird. Ihre Zusammensetzung schwankt in weiten Grenzen, in der Regel enthält sie gegen 50 % Naphtensäuren neben 18—20 % Gesamtalkali und etwa 30 % Wasser. Durch Behandlung mit Mineralsäure und nachfolgende Destillation lassen sich die Naphtensäuren als ein hellfarbiges Produkt mit der ungefähren Säurezahl 255 gewinnen, dessen Allgemeinverwendung lediglich durch einen vielfach nicht unerheblichen Gehalt an unverseifbaren Stoffen und den schon oben erwähnten, unangenehm penetranten Geruch erschwert ist. Nach dem DRP. 179564 lassen sich die Geruchsbildner jedoch durch Oxydation, insonderheit mit Kaliumpermanganat, zerstören und ebenso findet auch in der Alkalischmelze, der man am besten sogleich das rohe Myloin unterwirft, ähnlich wie in den vorbesprochenen analogen Fällen eine Desodorisierung statt.

Die durch Neutralisation der Naphtensäuren mit Natronlauge erhaltenen, in Wasser leicht löslichen und gut schäumenden, seifenähnlichen Produkte sind relativ weich und auch durch Härtung mittels Salz oder Lauge nicht in fester Form zu erhalten. Im Gegenteil verträgt der Seifenleim viel Salz, ohne daß eine eigentliche Aussalzung eintritt. Am besten werden die Naphtensäuren daher gemeinsam mit härteren Fetten, wie Talg, gehärteten Fetten, gegebenenfalls unter gleichzeitigem Zusatz von Palmkern- oder Kokosöl verseift. Auch ihre Verwendung als Oleinersatz bei der Fabrikation von Seifenpulvern u. dgl. ist durchaus empfehlenswert.

Die Kaliseife der Naphtensäuren ist eine gelbbraun bis rotbraun gefärbte Schmierseife, die Transparenz, Glanz und in wässriger Lösung eine gute Schaumfähigkeit besitzt. Temperaturschwankungen gegenüber ist sie genügend widerstandsfähig, so daß die Naphtensäuren insonderheit nach erfolgter Desodorisierung, auch zur Schmierseifenfabrikation sowohl für sich allein, als mit anderen geeigneten Ölen vermischt, anstandslos verwendbar sind.

### **Synthetische Fettsäuren und Seifen.**

Man hat sich vielfach bemüht, neben den natürlichen tierischen oder pflanzlichen Fetten und Ölen auch die Erdöldestillate für die Herstellung von Seifen nutzbar zu machen. Die Oxydation der Petroleumkohlenwasserstoffe zu den ihnen entsprechenden Karbonsäuren ist theoretisch ohne weiteres denkbar und seit langem auch praktisch in kleinerem Maßstabe durchgeführt worden.<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> S. z. B. Zelinski, Seifensiederzeitung 30, 273, DRP. 151880.

Aber erst die in neuester Zeit gemachten Erfahrungen lassen es als wahrscheinlich erscheinen, daß das Problem, Kohlenwasserstoffe in Fettsäuren, bzw. Seifen zu überführen, auch in technisch wirtschaftlicher Weise wirklich durchführbar ist. Die diesbezüglichen Arbeiten greifen vornehmlich zurück auf die Versuche Eugen Schaals, der die Gewinnung von Fettsäuren aus Petroleumkohlenwasserstoffen erreichen wollte, indem er u. a. einen Luftstrom bei höherer Temperatur und in Gegenwart von Alkalien auf das Ausgangsprodukt einwirken ließ.<sup>1)</sup> Das Verfahren wurde, obwohl es sich in der Praxis nicht bewährte, vielfach nachgeprüft und ist bis in die neueste Zeit hinein Gegenstand eifriger Diskussion geblieben.

Während der Kriegsjahre ist nun im Anschluß an diese alten Versuche von verschiedener Seite die Oxydation des Paraffins mit feuchter Luft oder reinem Sauerstoff gegebenenfalls unter Druck (Druckoxydierung) mit dem Ergebnis durchgeführt worden, daß bei Temperaturen zwischen 100 und 150° und in Gegenwart eines Katalysators (Sikkativs) technisch reine Karbonsäuren erhalten wurden. Dieselben sind nahezu frei von allem Unverseifbaren und enthalten neben einigen, bisher noch nicht bekannten Säuren fast die gesamte Kette der gesättigten Fettsäuren. Der Prozeß soll bereits in Österreich in befriedigender Weise zur technischen Durchführung gelangen. Das Verfahren selbst, das durch eine Reihe von Patenten<sup>2)</sup> geschützt ist, beschränkt sich aber nicht auf die Anwendung des Paraffins, da auch andere Kohlenwasserstoffe, wie Spindelöle, Vaselineöle, Braunkohlenteerdestillate und auch Braunkohlenteer selbst dem analog durchgeführten Oxydationsprozeß leicht zugänglich sind. Die so erhältlichen Seifen sind in jeder Weise brauchbar, zumal da auch dem Paraffin, wenn es in geeigneter Weise emulgiert wird, eine nicht unbedeutende Waschwirkung zukommt.<sup>3)</sup>

Aber nicht nur in der vorerwähnten Art können Kohlenwasserstoffe ein Ausgangsmaterial für die Herstellung von Fettsäuren oder Seifen sein. Harries hat mit seinen Mitarbeitern Kötschau und Albrecht gezeigt, daß sich auch aus den vornehmlich ungesättigten Bestandteilen des Braunkohlenteers durch wiederholte Behandlung mit Ozon und nachfolgende Spaltung der so erhaltenen Ozonide Fettsäuren, bzw. gut schäumende Seifen erhalten lassen, die in ihren höher siedenden Bestandteilen aus Stearinsäure, Palmitinsäure und Myristinsäure bestehen.<sup>4)</sup>

Auch die Behandlung mit schmelzenden Ätzalkalien führt, wie einerseits von Harries und seinen Mitarbeitern<sup>5)</sup> und andererseits gleichzeitig von Schrauth<sup>6)</sup> festgestellt wurde, zu den Alkalisalzen hochmolekularer Karbonsäuren, die nach entsprechender Aufarbeitung für die Her-

<sup>1)</sup> DRP. 32705.

<sup>2)</sup> Zeitschr. f. angew. Chem. 81, 69. Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 53, 66 [1920]. Chem. Zentralblatt 1920, II, S. 22.

<sup>3)</sup> DRP. 308442. (Providol-Vasolinseife.)

<sup>4)</sup> H. 69792 IV/12o, K. 63890 IV/12o, A. 28188 IV/12o.

<sup>5)</sup> DRP. 314745, 314746, 314747.

<sup>6)</sup> T. 21055 IV/12r.

stellung von Seifen verwendet werden können. Franz Fischer hat dann mit seinen Mitarbeitern ähnliche Versuche in verschiedenartiger Richtung angestellt und hat einerseits ebenfalls aus dem salbenartigen Braunkohlen-Generatorteer durch Behandlung mit Ozon in Gegenwart von Soda fettsäureartige Produkte erhalten, andererseits ist es ihm gelungen, das Montanwachs durch eine Behandlung mit Sauerstoff oder Ozon in niedriger molekulare Fettsäuren aufzuspalten und so zu Produkten zu gelangen, die ebenfalls als Seifen technische Verwendung finden können.<sup>1)</sup>

Schließlich sei auch auf die von Börnstein ausgearbeiteten Verfahren hingewiesen, die die Gewinnung höherer Fettsäuren aus Holzteer zum Gegenstand haben.<sup>2)</sup> Die Ausbeute ist hier allerdings abhängig von der Herkunft und der Natur des Ausgangsmaterials, immerhin gelang es aber, aus oberschlesischem und polnischem Kiefernholzteer etwa 28 g Ölsäure und 48 g Palmitinsäure pro kg Rohteer zu gewinnen.

Es ist jedoch zu beachten, daß die hier genannten Verfahren noch keineswegs sämtlich soweit durchgearbeitet sind, daß sie ganz allgemein auch für den Großbetrieb als geeignet gelten dürfen. Da die bisher vorliegenden Versuchsergebnisse immerhin aber interessante und wertvolle Hinweise bieten, die ohne Zweifel schon in absehbarer Zeit zu dem erstrebten Ziele führen werden, darf auch der Seifenfabrikant besonders in Rücksicht auf die gegebenen Verhältnisse künftighin nicht mehr achtlos an ihnen vorübergehen.

## Die Alkalien.


Mit dem Namen Alkalien bezeichnet man die Oxyde einer kleinen Gruppe von Metallen, welche sich dadurch auszeichnen, daß sie leichter sind als Wasser, sich an der Luft sehr leicht oxydieren und schon bei gewöhnlicher Temperatur das Wasser unter Entwicklung von Wasserstoff zersetzen. Die Oxyde dieser Metalle sind die stärksten Basen, welche man kennt; sie verbinden sich mit Wasser zu Hydraten, den sogenannten kaustischen Alkalien. Diese haben einen ätzenden, laugenartigen Geschmack, zerstören die Haut und alle organischen Gewebe und sind im Wasser leicht löslich. Ihre Lösungen färben gerötete Lackmustinktur blau und CurcumaLösung braun; sie reagieren, wie man sagt, alkalisch. Aus der Luft ziehen sie Wasser und Kohlensäure an.

Von den Alkalihydraten finden zwei eine ausgedehnte technische Verwendung: das Kaliumhydrat ( $\text{KOH}$ ) oder Ätzkali und das Natriumhydrat ( $\text{NaOH}$ ) oder Ätznatron. Zu ihrer Darstellung dient das betreffende kohlensaure Alkali, also das kohlensaure Kalium ( $\text{K}_2\text{CO}_3$ ) oder Pottasche und das kohlensaure Natrium ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ) oder Soda. Das gewöhnliche Mittel zur Verwandlung der kohlensauen Alkalien in die Alkalihydrate ist der gelöschte Kalk, das Kalkhydrat (Kalziumoxydhydrat)  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ . Werden Lösungen von

<sup>1)</sup> F. 42208 IV/12 o, F. 44348 IV/23 b, F. 42997 IV/23 b.

<sup>2)</sup> B. 83209 IV/23 d, B. 87227 IV/23 d.

kohlensauren Alkalien mit Kalkhydrat zusammengebracht, so findet eine Umsetzung in der Weise statt, daß die Kohlensäure der Alkalien sich mit dem Kaliziumoxyd zu kohlensaurem Kalk verbindet, der, in Wasser unlöslich, zu Boden fällt, während das Alkali mit dem Hydratwasser des Kalkes als Alkalihydrat gelöst bleibt, entsprechend den Gleichungen:



Neben den Ätzalkalien sind also auch die Alkalikarbonate, Soda und Pottasche, für die Seifenfabrikation von großer technischer Bedeutung. Ihre Herstellung sowie die Eigenschaften der wichtigsten Handelsqualitäten sollen daher zunächst im folgenden behandelt werden.

### Die Soda.

Die Soda kommt in den Handel nach ihrer Abstammung 1. als natürliche Soda in sehr geringer Menge und 2. als künstliche Soda in größtem Umfange.

**Natürliche Soda.** Kohlensaures Natron findet sich in der Natur weit verbreitet als Bestandteil vieler Mineralien und aufgelöst in vielen natürlichen Wässern, so in den Natronseen von Ungarn, Ägypten, Zentralafrika, in den Steppen zwischen dem Schwarzen und Kaspischen Meere, in der großen nordamerikanischen Ebene zwischen den Alleghanis und Rocky Mountains, in Mexiko, Südamerika usw., ferner auch als Auswitterung an vielen Orten, namentlich in der Nähe solcher Natronseen.

In der Nachbarschaft von Solquellen, in Salzsteppen, vorzugsweise aber am Meeresstrande, wachsen des weiteren Pflanzen, welche organische Natronsalze (oxalsaures und weinsaures Natron) enthalten. Aus der Asche dieser Strandpflanzen wurde bis zu Ende des 18. Jahrhunderts der größte Teil der Handelssoda hergestellt, die in dieser Weise heute aber lediglich an den schottischen und irischen Küsten, am Mittelmeer in Sizilien und Sardinien, an der spanischen Küste, namentlich in der Provinz Valencia, in Marokko, auf Teneriffa, sowie in den Steppen von Südrußland und Armenien gewonnen wird.

Da die Pflanzensoda nur eine gesinterte, nicht durch Auslaugen gereinigte Pflanzenasche ist, so enthält sie naturgemäß auch die sämtlichen anorganischen Bestandteile der Pflanzen selbst. Bei Behandlung mit Wasser bleibt daher stets ein bedeutender Rückstand von Kalk-Aluminium-, Eisenoxyd u. dgl., während der in Wasser lösliche Teil neben kohlensaurem Natron (und kohlensaurem Kali) stets auch Alkalichloride und -sulfate enthält. Es ist daher verständlich, daß die natürliche Soda fast überall durch die künstliche verdrängt worden ist und fast nur noch in den Ländern Anwendung findet, in denen sie produziert wird.

**Künstliche Soda.** Bis zur französischen Revolution war die durch Veraschung von Holz gewonnene Pottasche ungleich wichtiger als die relativ schwer erhältliche Soda. Als aber mit der Entwicklung der




Baumwollindustrie und vieler anderer Industriezweige die Nachfrage nach Alkalikarbonaten nicht mehr befriedigt werden konnte, war es natürlich, daß man sich bemühte, für die stetig im Preise steigende Pottasche einen Ersatz aus dem überall zugänglichen Kochsalz herzustellen. Einen bedeutenden Antrieb gab diesen Bestrebungen der schon erwähnte Preis von 2400 Livres, welchen die französische Akademie der Wissenschaften 1775 für die beste Methode zur Umwandlung des Kochsalzes in Soda ausgesetzt hatte.

Die ersten Bewerber um diesen Preis waren der Benediktinerpater Malherbe (1778), Guyton de Morveau und Carny (1782) und de la Métherie. Die von diesen empfohlenen Verfahren vermochten sich jedoch nicht lange zu halten, da das nach denselben dargestellte Produkt weder im Preise, noch in der Qualität mit der aus Spanien kommenden Pflanzensoda konkurrieren konnte. Erst Nicolas Leblanc hat das nach ihm benannte Verfahren der Sodagewinnung mit solcher Vollkommenheit hingestellt, daß es auch heute noch technische Bedeutung besitzt.

Das Leblanc-Verfahren besteht darin, daß man ein Gemenge von kalziniertem schwefelsauren Natron (Glaubersalz), kohlensaurem Kalk und Kohle erhitzt; es entsteht alsdann kohlensaures Natron unter gleichzeitiger Bildung von Schwefelkalzium und Kohlensäure.

Das schwefelsaure Natron (in der Sodaindustrie kurz als Sulfat bezeichnet) wird durch Behandlung von Kochsalz mit konzentrierter Schwefelsäure bei hoher Temperatur gewonnen; es resultieren dann schwefelsaures Natrium und Salzsäure, entsprechend der Gleichung:



Der kohlensaure Kalk wird sowohl als Kalkstein, wie als Kreide angewandt. Als Kohle dient meist Steinkohle, in manchen Gegenden auch Braunkohle, während Leblanc selbst Holzkohle empfohlen hatte. Seine Mischung bestand aus 100 Teilen kalziniertem Sulfat, 100 Teilen Kreide und 50 Teilen Holzkohle. Die Schmelzung der Sodamischung findet in Flammenöfen bzw. in drehbaren Zylinderöfen statt.

Die so erhaltene Rohsoda besteht im wesentlichen aus 36—40 % kohlensaurem Natron und etwa 30 % Schwefelkalzium, Ätzkalk, kohlensaurem Kalk und 1—3 % NaOH. Auch geringe Mengen Chlornatrium, schwefelsaures sowie kieselsaures Natrium, ferner  $\frac{1}{2}$ —1 % Schwefelnatrium sind in der Schmelze enthalten. Infolgedessen wird sie in der Regel einem Auslaugeprozeß unterworfen, der zu einem Produkt von größerer Reinheit und Haltbarkeit führt.

Das Auslaugen der Rohsoda erfolgt systematisch in sogenannten Shanksschen Apparaten, um mit möglichst wenig Kosten eine konzentrierte Lösung zu erreichen. Die erhaltene Rohsodalauge wird alsdann durch Eindampfen konzentriert. Das sich dabei abscheidende Salz wird mit durchlöcherten Schaufeln herausgenommen und in einen Trichter geworfen, aus welchem die Mutterlauge in die Eindampfpfanne zurückläuft. Das verdampfte Lösungswasser wird durch Rohsodalauge


ersetzt, bis die Mutterlauge das sich ausscheidende Salz zu sehr verunreinigt und alsdann für sich getrennt aufgearbeitet wird.

Nunmehr wird die gewonnene Soda in Flammenöfen kalziniert, wobei man je nach den Umständen ein Produkt mit einem Reinsoda-gehalt von 90—97 % erhält. Die so gewonnene Soda wird alsdann entweder gemahlen oder für manche Zwecke noch einmal raffiniert. Eine gute kalzinierte Soda (Sekunda-Soda), wie sie nach der Beschreibung erhalten wird, soll weiß, nicht gelb oder gar rötlich sein. Häufig ist die Farbe bläulich, was von mangansaurem Natron herrühren kann, welches sich schon in der Rohsoda bildet, neuerdings aber auch zuweilen absichtlich zugesetzt wird. Ist die Soda grau, so enthält sie in der Regel viel Ätznatron und Schwefelverbindungen.

Für manche Zwecke ist die gewöhnliche, kalzinierte Soda, wie gesagt, nicht rein genug. Das Ätznatron, sowie die in Wasser unlöslichen Beimengungen sind besonders da störend, wo die Soda, wie in der Glasfabrikation, ohne vorheriges Auflösen und Absetzen angewandt werden muß. Deshalb wird für die feinsten Glassorten und für einige andere Zwecke eine raffinierte Soda verlangt, die durch Wiederauflösen des oben besprochenen Produktes in Wasser, Klären der so erhaltenen wässrigen Lösung, Eindampfen und Kalzinieren gewonnen wird.

Der größte Teil der in den Handel gehenden Soda wird zuvor gemahlen, da sie in diesem Zustande einerseits ein viel besseres Aussehen hat und für die Konsumenten leichter zu behandeln ist, andererseits die Kosten des Mahlens viel weniger betragen, als die Extrakosten der Verpackung bei ungemahlener Soda, welche etwa 50 % mehr Raum beansprucht.

Das Leblancverfahren ist in neuerer Zeit fast ganz durch den Ammoniaksodaprozeß verdrängt worden. Letzterer gründet sich darauf, daß beim Zusammenbringen einer konzentrierten Lösung von doppeltkohlensaurem Ammoniak mit einer gesättigten Kochsalzlösung doppeltkohlensaures Natron ausfällt, während Salmiak in Lösung bleibt, entsprechend der Gleichung:



Das doppeltkohlensaure Natron gibt gegläht die Hälfte seiner Kohlensäure ab, die wieder nutzbar gemacht wird, während aus dem Salmiak durch Behandlung mit Kalk oder Magnesia das Ammoniak wieder gewonnen wird. Die ganze Reaktion ist so einfach und im Laboratorium so leicht zu bewerkstelligen, daß es nicht wundernimmt, wenn man schon frühzeitig die industrielle Verwertung derselben versucht hat. H. D. Dyar und J. Hemming waren die ersten, welche ein Patent in dieser Hinsicht nahmen. Das Verdienst, das Verfahren zur praktischen Ausführung gebracht zu haben, gebührt jedoch Th. Schloesing und E. Rolland, welche 1855 in Puteaux bei Paris eine Fabrik errichteten, die nach kurzem Bestehen aber wieder einging. Die weitere Entwicklung des Ammoniaksodaprozesses knüpft sich dann hauptsächlich an den Namen von Ernst Solvay in Couiller bei Charleroi (Belgien).

Solvays Verfahren besteht in folgendem: Eine gestättigte Kochsalzlösung wird zunächst mit Ammoniak und dann mit Kohlensäure gesättigt. Es bildet sich doppeltkohlensaures Ammoniak, welches sich mit dem Kochsalz in Ammoniumchlorid (Salmiak) und doppeltkohlensaures Natron umsetzt. Durch Erhitzen wird das letztere alsdann in einfachkohlensaures Natron und Kohlensäure zerlegt. Die hierbei erzeugte Kohlensäure wird von neuem zur Bildung von doppeltkohlensaurem Ammoniak verwandt, während man aus der zu Anfang des Prozesses gewonnenen Salmiaklösung durch Erhitzen mit Kalk das Ammoniak wieder gewinnt. Das Verfahren bildet somit einen fortwährenden Kreislauf, in welchen, von Verlusten abgesehen, nur Kochsalz und ein Teil der Kohlensäure eingeführt werden und nur der zur Regenerierung des Ammoniaks erforderliche Kalk, sowie das Chlor aus dem Kochsalz verloren gehen.

Das ganze Verfahren erfordert jedoch, obwohl es hier als relativ einfach erscheinen mag, sehr komplizierte Apparate, so daß die Anlagekosten einer Ammoniaksodafabrik sehr bedeutende sind.

Die nach dem beschriebenen Verfahren hergestellte Soda ist sehr rein; sie ist absolut frei von Ätznatron, Schwefelverbindungen, Eisen u. dgl. und enthält gewöhnlich 98—99 % Reinsoda.

Neben den vorbesprochenen Qualitäten ist des weiteren, wenn sie auch heute jede Bedeutung verloren hat, die Kryolithsoda zu erwähnen. Sie wird bei Verarbeitung des auf Grönland vorkommenden Kryoliths gewonnen, der im wesentlichen aus Fluornatrium und Fluoraluminium besteht. Die Verarbeitung dieses Minerals erfolgt in der Weise, daß man es, fein gepulvert, mit der anderthalbfachen Menge Kreide auf Rotglut erhitzt; dabei bilden sich unter Entwicklung von Kohlensäure Fluorkalzium und Natriumaluminat. Die geglühte Masse wird ausgelaugt; es bleibt Fluorkalzium zurück, während Natriumaluminat in Lösung geht, das durch Kohlensäure in Aluminiumoxyd und kohlensaures Natron verwandelt wird. Die von dem Oxyd abgetrennte Sodalösung wird durch Eindampfen konzentriert und zur Kristallisation gebracht, während die abgeschiedene Tonerde meist auf Alaun verarbeitet wird.

Schließlich soll nicht unerwähnt bleiben, daß Soda auch ähnlich wie Pottasche auf elektrolytischem Wege gewonnen wird.

**Kristallisierte Soda.** Trotz der großen Wassermenge, welche man in der kristallisierten Soda verfrachten muß (100 Teile Kristallsoda bestehen aus 37,08 Teilen kohlensaurem Natron und 62,92 Teilen Wasser), ist die Fabrikation derselben eine ganz bedeutende, und zwar nicht allein in den Sodafabriken selbst, sondern auch in einer ganzen Anzahl von Spezialfabriken, welche kalzinierte Soda ankaufen, um sie in Kristallsoda zu verwandeln. Daß dieses Produkt die erhöhten Fracht-, Fracht- und Fabrikationskosten zu tragen vermag, ist in seiner Reinheit begründet, da es insonderheit in der Wäscherei von größter Wichtigkeit ist, daß die angewandten Waschmittel absolut frei von Ätznatron und anderen, die Gewebe angreifenden Verbindungen sind. Die Kristallsoda läßt sich ferner viel leichter zerteilen und handhaben als das pulverförmige, beim Liegen an der Luft zusammenbackende „Sodasalz“; auch

löst sie sich leichter in Wasser als die kalzinierte Soda, die in den Waschbottichen vielfach in Form fester Klumpen ungelöst zurückbleibt.

Obwohl für die meisten Anwendungsarten eine schwach gelbliche, von organischen Substanzen herrührende Farbe der Kristallsoda nicht schaden würde, verlangt man doch im Handel eine möglichst farblose Ware, da nur diese den Konsumenten eine Garantie für das völlige Freisein von Eisen bietet. Man ist daher, trotz ungemein zahlreicher Bemühungen, nicht imstande, verkäufliche Kristallsoda direkt aus den Rohlaugen der Leblanc-Sodafabriken durch eine einzige Kristallisation zu erzeugen und fabriziert dieselbe so gut wie ausschließlich aus kalziniertem Soda, die man in der Wärme auflöst und in eisernen Gefäßen zur Kristallisation bringt.

Die Fabrikation geschieht am besten in der Weise, daß man in einem Siedekessel (Seifenkessel) unter Rühren eine bei 40° C gesättigte Soda-Lösung herstellt, die auch heiß eine Dichte von 36° Bé besitzt. In diesem Zustand überläßt man die Lösung der Nachtruhe, damit sich alle färbenden und unreinen Bestandteile zu Boden setzen. Am anderen Morgen wird die nunmehr wasserklare Lösung aus dem Kessel in die Kristallisiergefäße abgelassen, worin sie sich, je nach deren Größe, in kürzerer oder längerer Zeit in Kristalle umbildet. Um das Abfüllen der Lösung zu erleichtern, ist es zweckmäßig, den Auflösekessel so hoch aufzustellen, daß sein Boden sich in gleicher Höhe mit dem oberen Rande der Kristallisiergefäße befindet. Man bringt dann 30—40 cm über dem Kesselboden einen Ablasshahn an und hat es nun leicht, dem Kessel nur die klaren Lösungen zu entnehmen, die durch bewegliche Rohrleitungen nach allen Gefäßen verteilt werden können.

Die Kristallisiergefäße können von beliebiger Größe sein. Kleinere, bis zu 50 kg Inhalt, sind gewöhnlich verzinkt und lassen sich leicht entleeren, wenn man sie äußerlich mit heißem Wasser übergießt, wobei der Sodablock herausfällt. Die großen Gefäße bis zu 5000 kg Inhalt müssen in der Regel mit Hammer und Meißel entleert werden, ergeben aber immer ein reineres Produkt als die kleinen Gefäße. In der Regel haben diese großen Gefäße eine länglich-viereckige Form, sind mehr breit als hoch und besitzen einen von den beiden Kopfseiten nach der Mitte zu schräg verlaufenden Boden. An der tiefsten Stelle desselben befindet sich eine verschließbare Öffnung, durch welche die nach vollendeter Kristallisation verbleibende Mutterlauge entfernt wird. Zweckmäßigerweise werden die Innenwandungen der Kristallisiergefäße mit einer Wasserglaslösung und nachfolgend mit Kalkmilch überstrichen. Durch Umsetzung beider Lösungen bildet sich kieselaurer Kalk, der das Ansetzen der Soda an die Gefäßwandung verhindert und somit ein leichtes Herausbringen der Kristallmasse ermöglicht.

Die Kristallisation erfordert, wie schon oben gesagt, je nach der Größe der Gefäße verschieden lange Zeit. Daneben ist aber auch die Lufttemperatur von großem Einfluß auf die Zeitdauer der Kristallbildung. In den heißen Sommermonaten geht die letztere nur unvollkommen vor sich, während im Winter, je nach der herrschenden Kälte, auch in Gefäßen bis zu 5000 kg Inhalt die Kristallisation in 10—14 Tagen

vollendet ist. Durch künstliche Kühlung läßt sich aber in entsprechend konstruierten Apparaten auch im Sommer eine beschleunigte und quantitative Kristallbildung erwirken.

Die reine, 98—100 %ige Ammoniaksoda liefert in der Regel lose, leicht zerfallende und zerbröckelnde Kristalle. Es hat sich daher als nützlich erwiesen, beim Auflösen der Soda Glaubersalz in kleinen Mengen zuzusetzen, um die gewünschte Härte und feste Beschaffenheit der Kristalle zu erzielen. Es ist jedoch ratsam, diesen Zusatz auf das absolut notwendige Maß zu beschränken, da Glaubersalz auf metallisches Eisen lösend wirkt und auf diese Weise eine rotbraune Färbung der Kristallsoda veranlassen kann. Für die ersten Auflösungen genügen 2—3 % des Salzes, die man weiter auf 2—1 % reduziert, wenn die ersten Mutterlaugen wieder mit zur Verarbeitung gelangen, um schließlich ganz damit aufzuhören, wenn die Menge der Mutterlaugen größer wird. Um die Auflösung von Eisen zu verhindern, hat sich bis zu gewissen Grenzen auch die gleichzeitige Anwendung von Chlorkalk bewährt, den man, in Wasser verrührt, in Quantitäten von 50—60 g auf je 100 kg der aufzulösenden Soda zusetzt; doch darf man auch mit diesem Vorbeugungsmittel nicht anhaltend arbeiten, da die Soda sonst leicht einen Chlorgeruch annimmt, der ebenfalls beanstandet wird.

Die ausgebrachten Kristalle werden, ehe sie versandfertig verpackt werden, in Zentrifugen getrocknet, und zwar eignen sich hierzu am besten die Untenentleerungs-Zentrifugen. Der Großbetrieb kann ohne diese Behandlungsweise nicht auskommen, während im Kleinbetriebe unter Umständen auch ein Abtrocknen an der Luft genügen kann.

Die Kristallisationsmutterlaugen enthalten immer noch kohlen-saures Natron, und zwar um so mehr, je höher die Temperatur während des Kristallisierens gewesen ist, außerdem das gesamte Ätznatron und den größten Teil des Chlornatriums und Sulfates, das meist nur zu geringen Teilen mit der Soda auskristallisiert. Diese Mutterlaugen werden in Pfannen zur Breikonsistenz eingedampft und in Flammenöfen kalziniert; sie geben meist ein sehr weißes, aber geringhaltiges Sodasalz, welches als Mutterlaugensalz in den Handel geht.

In neuerer Zeit ist eine aus ganz kleinen Kristallen bestehende Soda, die sogenannte Feinsoda, sehr in Aufnahme gekommen. Sie hat vor der gewöhnlichen Kristallsoda in Stücken den Vorzug, daß sie sich bedeutend leichter löst und besser verpacken läßt. Sie wird nach B. Cordes<sup>1)</sup> in folgender Weise fabriziert: In einem Kessel mit Rührwerk wird hochprozentige Ammoniaksoda zu einer Lauge von 36° Bé aufgelöst und die über Nacht gut abgesetzte Lösung in kleinen Partien in den Kristallisierkessel abgelassen.

Die Kristallisierkessel sind weite, flache, mit Rührwerk und unten verschließbaren Öffnungen versehene Kessel. Ein Exhaustor vermittelt die rasche Abkühlung, das Rührwerk verhindert die Bildung von großen Kristallen. Ist sämtliche Lauge kristallisiert, so werden die Luken im Boden des Kessels geöffnet, die Kristalle durch das Rührwerk in ein

<sup>1)</sup> Seifenfabrikant, 1902, S. 865.



unterhalb befindliches Reservoir befördert und von da aus in Zentrifugen mit Untenentleerung zur Trocknung gebracht. Das Zentrifugieren dauert 5 bis 10 Minuten, wonach die fertige Ware in Säcke versandfertig abgefüllt werden kann. Die unten abfließende Mutterlauge wird gesammelt und wieder in den Auflösekessel befördert, wo sie von neuem Verwendung findet.

Wasserfreie Soda (Natriumkarbonat) ist ein weißes Pulver, das bei etwa  $850^{\circ}$  schmilzt. Die gewöhnliche Kristallsoda enthält 10 Mol. Kristallwasser und besteht aus wasserhellen, monoklinen Kristallen, welche bei  $32^{\circ}$  in ein Heptahydrat der Formel  $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  übergehen, das bei  $35^{\circ}$  unter Abgabe von weiteren 6 Mol. Wasser in ein Monohydrat verwandelt wird. Das letzte Mol. Wasser wird erst oberhalb  $100^{\circ}$  entbunden. Die wässrige Lösung der Soda reagiert stark alkalisch. 100 Teile Wasser lösen bei  $20^{\circ}$  21,4 Teile, bei  $104^{\circ}$  45,47 Teile. Aus der folgenden Tabelle ist das Volumgewicht von Natriumkarbonatlösungen verschiedenen Prozentgehaltes ersichtlich.

% $\text{Na}_2\text{CO}_3$	Volumgew. bei $15^{\circ}\text{C}$	° Bé	% $\text{Na}_2\text{CO}_3$	Volumgew. bei $15^{\circ}\text{C}$	° Bé
0	1,000	0	11	1,117	15,2
1	1,011	1,6	12	1,128	16,4
2	1,021	3,0	13	1,140	17,7
3	1,031	4,4	14	1,151	18,9
4	1,042	5,8	15	1,162	20,1
5	1,052	7,1	16	1,173	21,3
6	1,063	8,5	17	1,185	22,5
7	1,074	9,9	18	1,197	23,7
8	1,084	11,2	19	1,208	24,8
9	1,095	12,6	20	1,220	26,0
10	1,106	13,9	21	1,232	27,2

**Kaustische Soda (Ätznatron).** Unter kaustischer Soda versteht man im Handel ein Produkt, welches ganz oder größtenteils aus Ätznatron besteht. Früher kam im Handel auch Natronlauge vor, welche in Ballons versandt wurde; aber aus leicht begreiflichen Gründen konnte sich dieser Artikel nie sehr ausbreiten, da die Verpackungskosten und die vermehrten Transportspesen schon in geringen Entfernungen den Preis der Ware stark erhöhen. Die Fabrikation der festen kaustischen Soda hat sich, obwohl ursprünglich von einem Deutschen, Weissenfeld, eingeführt (1844), ganz und gar in England entwickelt. Der eigentliche Beginn ihrer fabrikmäßigen Darstellung dürfte vom Jahre 1853 datieren, in welchem William Gossage ein Patent entnahm, welches, neben anderen Verbesserungen der Sodafabrikation, auch die Gewinnung von kaustischer Soda aus Sodarohlaugen durch Konzentration und ohne Anwendung von Kalk behandelt. Die erste kaustische Soda, welche in den Handel kam, war verschiedenartig gefärbt; erst 1860 gelang es Ralston, weiße kaustische Soda zu erzeugen, indem er das Ätznatron auf eine Temperatur erhitzte, bei welcher sich unter Abscheidung von Eisenoxyd die Ätznatronschmelze klar absetzte.

Ein sehr wichtiger Schritt zur besseren Einführung der kaustischen Soda war des weiteren 1857 von Thompson ausgegangen, der die jetzt noch allgemein übliche Verpackung in Trommeln einführte. Vor ihm wurde die kaustische Soda auf eiserne Platten ausgegossen, nach dem Erstarren in Stücke zerschlagen und in Fässer verpackt, so daß sie infolge der langen Berührung mit der Luft stets Wasser und Kohlensäure anziehen konnte.

Zur Herstellung von kaustischer Soda behandelt man in der Regel die beim Auslaugen der Rohsoda gewonnene, gut geklärte Rohlauge mit Kalk, der von guter Beschaffenheit sein muß, da unreiner (toniger) Kalk schlecht klärende Laugen gibt. Man verdünnt die Rohlauge zunächst mit Wasser oder Waschwässern vom Kalkschlamm früherer Operationen auf 11—13° Bé, da sich konzentriertere Lösungen nicht vollständig kaustisch machen lassen; vielfach geht man sogar bis 15° Bé, wobei freilich nur etwa 92 % der Soda in Ätznatron übergehen, aber später an Kohlen zum Eindampfen gespart wird. Man bringt die Lauge durch direkten Dampf zum Kochen und gibt unter fortwährendem Umrühren den Kalk hinzu, und zwar stets ungelöscht, um die während des Löschens entwickelte Wärme auszunützen. Ein geübter Arbeiter vermag schon an der Art des Kochens, der Farbe der Flüssigkeit und anderen Anzeichen mit ziemlicher Sicherheit zu beurteilen, wenn hinreichend Kalk zugesetzt und die Lauge vollständig kaustisch geworden ist; man prüft aber außerdem, indem man zu einer klar filtrierten Probe etwas Schwefelsäure oder Salzsäure zusetzt, wobei kein Aufbrausen erfolgen darf. Man kann nun entweder die ganze Charge in ein besonderes Klärgefäß ablassen, oder läßt sie in der Operationspfanne selbst klären, wozu eine halbe Stunde etwa erforderlich ist. Die klare Lauge wird alsdann abgezogen und in die Klärgefäße gepumpt, wo sie vollständig absetzen muß. Gewöhnlich nimmt man in der Pfanne noch eine zweite Operation vor, ohne den Kalkschlamm zu entfernen, der alsdann erst, mit etwas reinem Wasser versetzt, zu einem dünnen Brei verrührt und auf besonders konstruierte Filter gebracht wird. Das Filtrat dient zum Verdünnen der Rohlauge; der zurückbleibende Kalkschlamm dagegen wird allgemein dazu verwandt, um bei einer frischen Sodamischung einen Teil des Kalksteins zu ersetzen, so daß das in ihm noch enthaltene Natron auf diese Weise zur Ausnutzung kommt.

Das Ätznatron ist, in angegebener Weise fertig gemacht, noch sehr verdünnt. Seine Konzentration ist eine sehr wichtige Aufgabe, bei der es darauf ankommt, mit möglicher Brennstoffersparnis zu arbeiten. Das Eindampfen erfolgt in gußeisernen oder schmiedeeisernen Pfannen oder besser im Vakuum unter Benutzung von Mehrkörperapparaten. Hier dampft man die Lauge so weit ein, daß sie 37—38° Bé und eine Temperatur von 138° C besitzt, wenn man eine 60 %ige Ware erzeugen will. Um ein 70 %iges Ätznatron zu erzielen, konzentriert man in der Regel sogleich auf 42—44° Bé. Man läßt alsdann absitzen, zieht die klare Lösung in Klärgefäße ab und bringt die zurückbleibenden Salze mit durchlöcherten Schaufeln auf Salzfilter, aus denen sie nach dem Abtropfen zu den Sodaöfen zurückkommen. Die klare Lauge kommt zum

Fertigmachen in gußeiserne Kessel, die meist so groß sind, daß sie ungefähr 10 Tonnen fassen. Hier wird sie auf 143—160° C erhitzt, wobei sich auf der Oberfläche des Kesselinhalts ein Schaum bildet, welcher zuweilen rot, vielfach aber auch schwarz aussieht. Nach dessen Entfernung wird weiter erhitzt. Bei 160° C läßt man noch einmal klären, damit sich die letzten Salzreste abscheiden und eine reinere Lauge erzielt wird, und fährt alsdann erst mit dem Kochen fort. Hat die Flüssigkeit eine Temperatur von 180° C erreicht, so enthält sie schon 53 % Natriumoxyd (beinahe gleich 70 % Ätznatron) und erstarrt beim Erkalten vollständig. Sie erscheint jetzt dunkel, von sirupartiger Konsistenz und hat große Neigung zum Übersteigen. Bei 205° hört das Kochen fast ganz auf, es entweicht nur noch wenig Dampf, obwohl noch immer fast 20 % Wasser vorhanden sind. Bei 238° C enthält die Masse fast genau 70 % Natriumoxyd =  $77\frac{1}{2}$  % Ätznatron.

In diesem Stadium zeigt der Inhalt des Kessels fast gar keine Bewegung mehr; nur am Rande bemerkt man ein leichtes Aufwallen. Die Oberfläche bedeckt sich mit einem glänzenden Schaum von Graphit, während am Rande eine rötliche Ausscheidung von Salzen auftritt. Man deckt nun gut zu und feuert so stark wie möglich, um nach Zusatz von Natronsalpeter oder bei gleichzeitigem Einblasen von Luft eine vollständige Oxydation des noch in der Masse befindlichen Schwefelnatriums, sowie der niederen Oxydationsstufen des Schwefels zu erreichen.

Ist diese beendet, so variiert die Farbe der Masse je nach der Art der Arbeit von hellbraun bis tiefrot. Man läßt jetzt die Schmelze im Kessel selbst 8—12 Stunden unter ständigem Erhitzen nochmals klären, um das gut abgesetzte Produkt alsdann in eiserne Trommeln abzuschöpfen. Ist dabei die Flüssigkeit nicht vollkommen durchsichtig und farblos, so wird auch nachher das feste Ätznatron nicht fehlerfrei sein. Der im Kessel verbleibende Bodensatz, welcher ungefähr 9—11 % der Masse beträgt, wird gewöhnlich in eiserne Kästen gegossen, nach dem Erstarren zerbrochen und wieder aufgelöst. Die Lösung wird auf 28° Bé gebracht und nach völligem Absitzen wieder den Rohlaugen zugesetzt, die zur Kaustizierung bereitstehen. Der meist aus Eisenoxyd bestehende Rückstand wird verworfen.

Kurz zusammengefaßt verläuft also der gesamte Prozeß in der Weise, daß man die kaustizierte Lauge eindampft, durch wiederholtes Absetzenlassen die fremden Salze nach Möglichkeit entfernt und das noch verbleibende Schwefelnatrium durch Oxydation beseitigt. Zweckmäßigerweise läßt sich das letztere aber auch schon aus den dünnen Rohlaugen durch ein geeignetes Metalloxyd, am besten Bleioxyd (Bleiglätte) entfernen.

Ein Teil des im Handel befindlichen Ätznatrons wird auch durch Elektrolyse des Natriumchlorids gewonnen, und zwar dient dazu in erster Linie das sogenannte Diaphragmaverfahren. Zu seiner Durchführung wird eine Natriumchloridlösung unter Anwendung einer porösen Zelle aus Ton, Zement oder Gips (Diaphragma) mit einer Kohle-, Platin- oder Eisenoxydulanode und einer Eisenkathode elektrolysiert. An der Anode entwickelt sich Chlor, das auf Chlorkalk oder Natriumchlorat verarbeitet wird, an der Kathode bildet sich unter gleichzeitiger Abscheidung von

Wasserstoff Natronlauge, die durch einen am Boden des Apparates befindlichen Hahn von Zeit zu Zeit abgelassen wird. Das Verfahren ist in mannigfachster Weise variierbar, so können beispielsweise an Stelle der Eisenkathoden Quecksilberkathoden in Anwendung kommen (Amalgamverfahren von Castner-Keller). An Stelle der Natronlauge tritt alsdann Natriumamalgam als Reaktionsprodukt auf, das außerhalb der Elektrolysezelle durch Wasser in Natriumhydroxyd, Quecksilber und Wasserstoff zerlegt wird. Auch ohne Diaphragma läßt sich nach dem sog. Glockenverfahren eine zweckentsprechende Elektrolyse ermöglichen, diesbezüglich sei jedoch hier lediglich auf die Spezialliteratur verwiesen.

Das Ätznatron ist eine weiße, kristallinische Masse vom spezifischen Gewicht 2,13, die bei Rotglut schmilzt und bei noch höherer Temperatur verdampft. Gegen  $1500^{\circ}$  zerfällt es in seine elementaren Bestandteile. An feuchter Luft zerfließt es leicht, in Wasser löst es sich unter Wärmeentwicklung zu Natronlauge hoher Konzentration (s. die folgende Tabelle), aus welcher Hydrate mit verschiedenem Wassergehalt isolierbar sind. Die Natronlauge selbst ist eine farblose, ätzend wirkende, stark alkalische Flüssigkeit, die mit Säuren Salzlösungen bildet.

Die Löslichkeit des Ätznatrons geht aus der folgenden Tabelle hervor.

Temperatur	g NaOH in 100 g Wasser gelöst	Temperatur	g NaOH in 100 g Wasser gelöst
$0^{\circ}$	42	$50^{\circ}$	145
$10^{\circ}$	51,5	$60^{\circ}$	174
$20^{\circ}$	109	$80^{\circ}$	313
$30^{\circ}$	119	$110^{\circ}$	365
$40^{\circ}$	129		

**Handelsübliche Bewertung von Ätznatron (kommerzielle Grädigkeit der Soda).** Die Bewertung des Ätznatrons geschieht nach Handelsgraden, und zwar in Deutschland durch Berechnung des alkalimetrischen Titors als Natriumkarbonat, was zur Folge hat, daß die reinen Handelsqualitäten des Ätznatrons über  $100^{\circ}$ , gewöhnlich  $125$ — $129^{\circ}$  haben. Die sogenannten Gay-Lussac-Grade beziehen sich auf das „wirkliche“ oder „nutzbare Natron“ (Natriumoxyd), so daß reines Natriumkarbonat hiernach  $58,49^{\circ}$ , reines Ätznatron  $77,5^{\circ}$  besitzt. Die in der Praxis gebräuchlichen englischen Grade, welche im Prinzip mit den eben definierten Gay-Lussac-Graden identisch sind, weichen trotzdem ein wenig von ihnen ab, weil man bei Einführung dieser Bezeichnungsweise der Berechnung irrtümlicherweise ein falsches Äquivalentgewicht für Natriumoxyd (32 statt 31) zugrunde legte. Die französischen Grade schließlich (Descroizilles-Grade) zeigen an, wie viele Gewichtsteile Schwefelsäure-Monohydrat durch 100 Gewichtsteile des betreffenden Alkalis neutralisiert werden. Da nun 40 Teilen Ätznatron 49 Teile Monohydrat entsprechen, so haben 100 Teile reines Ätznatron 122,5 Teile Schwefelsäure zu einer völligen Neutralisation notwendig, woraus sich für dasselbe 122,5 Descroizilles-Grade ergeben würden. Aus der folgenden Tabelle

ist zu ersehen, in welcher Weise diese verschiedenen Handelsgrade einander entsprechen.

Gay-Lussac-Grade	Deutsche Grade	Englische Grade	Descroizilles-Grade	Gay-Lussac-Grade	Deutsche Grade	Englische Grade	Descroizilles-Grade
30	51,29	30,39	47,92	54	92,82	54,71	85,35
31	53,00	31,41	49,00	55	94,02	55,72	86,93
32	54,71	32,42	50,58	56	95,74	56,74	88,52
33	56,42	33,43	52,16	57	97,45	57,75	90,10
34	58,13	34,44	53,74	58	99,16	58,76	91,68
35	59,84	35,46	55,32	59	100,87	59,77	93,26
36	61,55	36,47	56,90	60	102,58	60,79	94,84
37	63,26	37,48	58,48	61	104,30	61,80	96,42
38	64,97	38,50	60,06	62	106,01	62,82	98,00
39	66,68	39,51	61,64	63	107,72	63,83	99,58
40	68,39	40,52	63,22	64	109,43	64,84	101,16
41	70,10	41,54	64,81	65	111,14	65,85	102,74
42	71,81	42,55	66,39	66	112,85	66,87	103,32
43	73,52	43,57	67,97	67	114,56	67,88	105,90
44	75,23	44,58	69,55	68	116,27	68,89	107,48
45	76,94	45,59	71,13	69	117,98	69,91	109,06
46	78,66	46,60	72,71	70	119,69	70,92	110,64
47	80,37	47,62	74,29	71	121,39	71,93	112,23
48	82,07	48,63	75,87	72	123,10	72,95	113,81
49	83,78	49,64	77,45	73	124,81	73,96	115,39
50	85,48	50,66	79,03	74	126,52	74,97	116,97
51	87,19	51,67	80,61	75	128,23	75,99	118,55
52	88,90	52,68	82,19	76	129,94	77,00	120,13
53	90,61	53,70	83,77	77	131,65	78,01	121,71

### Die Pottasche.

Die Pottasche des Handels bildet ein Salzgemenge, dessen wesentlichster Bestandteil kohlensaures Kalium ist. Sie ist kalziniert eine harte, aber leichte, porös-körnige Masse vom spezifischen Gewicht 2,3, deren weiße Farbe infolge gewisser Verunreinigungen vielfach ins perlgraue, gelbliche oder bläuliche spielt. An der Luft zieht sie leicht Feuchtigkeit an und zerfließt zu einer farblosen Flüssigkeit, die stark alkalisch reagiert.

Technisch wird die Pottasche aus Holzasche, Schlempekohle, Wollschweiß und Abraumsalzen hergestellt.

**Pottasche aus Holzasche.** Während sich aus Strandpflanzen, wie oben ausgeführt, Natronsalze gewinnen lassen, enthalten die meisten übrigen Pflanzen in vorwiegender Menge organische Kaliumsalze und liefern deshalb bei ihrer Einäscherung rohe Pottasche. In der Regel wird die Pottasche allerdings nur aus dem Holz der Waldbäume hergestellt, und zwar vornehmlich in den weniger kultivierten und stark bewaldeten Gegenden Rußlands, sowie in Ungarn und in Kanada. Die so erhaltene Pottasche enthält 50—80 % Kaliumkarbonat, 5—20 % Kaliumsulfat und daneben kleine Mengen von Soda, Kaliumchlorid und andere Salze.

Die Gewinnung der Pottasche aus Pflanzenasche ist sehr einfach und zerfällt in vier Operationen: 1. das Einäschern der Pflanzen,



2. die Auslaugung der Asche, 3. die Verdampfung der Lauge, und 4. die Kalzination der rohen Pottasche.

Bei der Verbrennung der Pflanzen erhält man um so mehr Asche, je langsamer dieselbe vor sich geht. Am zweckmäßigsten erfolgt sie daher in Gruben, welche gegen Wind geschützt sind, so daß ein lebhafter Luftzug vermieden wird.

Das Auslaugen der so erhaltenen Asche erfolgt in der Regel durch heißes Wasser systematisch in mehreren Äschern, die zu einem System verbunden sind. Die gewonnene Lauge ist durch organische Substanzen braun gefärbt, der Rückstand wird als Düngemittel verwertet. Die Lauge selbst wird alsdann in gußeisernen Kesseln zu einem braunen, harten Salzkuchen eingedampft, der noch ungefähr 6 % Wasser enthält und zwecks Entfernung dieses letzteren und insonderheit zwecks Zerstörung der organischen Beimengungen in Flammenöfen kalziniert wird. Das so erhaltene Produkt zeigt alsdann die oben angegebene, ungefähre Zusammensetzung. Die geschilderte Fabrikation ist jedoch, wie leicht ersichtlich, unökonomisch und spielt daher heute nur noch eine untergeordnete Rolle.


**Pottasche aus Schlempekohle.** Mit dem Aufschwung, den die Zuckerfabrikation aus Rüben genommen hat, ist ein Abfallprodukt derselben, die Schlempekohle, für die Pottaschefabrikation von Bedeutung geworden. Bekanntlich fällt bei der Zuckerfabrikation eine bedeutende Menge von Melasse ab, eine dicke Flüssigkeit von schmutzig-brauner Farbe und widrig-süßem und zugleich salzigem Geschmack, die 40—44° Bé zeigt. Sie enthält ungefähr 50 % Zucker, über 30 % organische Substanzen und Salze und hinterläßt beim Verglühen etwa 11 % Asche, welche ungefähr zur Hälfte aus Kaliumsalzen besteht. Der große Salzgehalt und der widerliche Geschmack machen die Rübenmelasse als Nahrungsmittel unverwertbar, weshalb man sie früher allgemein zur Darstellung von Spiritus benutzte. Dabei bleibt eine Lösung von Verbindungen der anorganischen Basen, die sogenannte Schlempe, zurück, die nun ihrerseits wieder entweder als Dünger oder nach ihrer Veraschung zu Schlempekohle zur Darstellung von Pottasche verwendet wird.

Die Zusammensetzung der Schlempekohle ist eine schwankende. In der Regel enthält sie 40—70 % kohlensaures Kalium neben Chlorkalium, Kaliumsulfat und insonderheit auch Natriumkarbonat, daneben aber auch unlösliche Substanzen, die vornehmlich aus Kohle, kohlensaurem und phosphorsaurem Kalk bestehen. Durch einen Reinigungsprozeß läßt sich aber daraus ein ziemlich reines Produkt gewinnen, das etwa 95 % Kaliumkarbonat enthält und lediglich durch etwa 3 % Natriumkarbonat, 1 % Kaliumchlorid und 1 % Kaliumsulfat verunreinigt ist. In den meisten Fällen wird die Raffination der Schlempekohle jedoch nicht so weit getrieben; die Haupthandelsqualitäten enthalten daher nur 80—85 % Kaliumkarbonat.

**Pottasche aus Wollschweiß.** Auch das Tierreich gibt eine Möglichkeit zur Pottaschegewinnung, da der aus der Schafwolle auswaschbare Wollschweiß etwa 20 % Kaliumsalze enthält, die für die Herstellung einer Rohpottasche verwendbar sind. Zu ihrer Herstellung werden die Woll-

waschwasser zur Trockene verdampft, und der dabei erhaltene Rückstand in eisernen Retorten zum Glühen gebracht. Die dabei entwickelten Kohlenwasserstoffe sind für Beleuchtungszwecke brauchbar, nachdem ihnen das beigemischte Ammoniak in bekannter Weise entzogen ist. Der in der Retorte verbleibende Glührückstand enthält die alkalischen Salze, welche durch Auslaugen mit Wasser rein erhalten werden und aus etwa 75—80 % kohlensaurem Kalium, 5—6 % Chlorkalium, 3 % schwefelsaurem Kalium, etwa 5 % Natriumsulfat und einigen anderen unwesentlichen Beimengungen bestehen.

**Pottasche aus Abraumsalzen.** Während die bisher genannten Quellen nur eine beschränkte Gewinnung von Pottasche gestatten, hat die Fabrikation derselben aus mineralisch vorkommenden Kaliumsalzen, insonderheit aus den Staßfurter Abraumsalzen eine größere Bedeutung. Früher wurde vielfach das aus der Rohpottasche abgeschiedene Kaliumsulfat, versuchsweise auch Chlorkalium nach dem Leblanc-Sodaverfahren analog verarbeitet. Besser und rentabler erhält man jedoch eine sehr reine 99—100%ige Pottasche nach dem Engel-Prechtschen Magnesiaverfahren, demzufolge man Kaliumchlorid mit Magnesiumkarbonat und Kohlensäure behandelt, wobei das in Wasser unlösliche Magnesiumkaliumhydrokarbonat gebildet wird. Dieses Doppelsalz wird alsdann bei vermindertem Druck oberhalb 115° zersetzt. Als Endprodukte werden Kaliumkarbonat und unlösliches Magnesiumkarbonat erhalten, das für die erste Umsetzung wieder neu verwendet wird. Der gesamte Prozeß vollzieht sich demnach nach folgenden Gleichungen:



Eine sehr gute, etwa 98 %ige Pottasche wird des weiteren durch Karbonisieren des elektrolytisch erzeugten Ätzkalis gewonnen. Dieselbe ist unter dem Namen „Elektronpottasche“ besonders auch in der Seifenindustrie weitverbreitet und ist die für die Herstellung von Naturkornseifen bevorzugte Handelsmarke.

Aus der nachfolgenden, von Lunge berechneten Tabelle ist der Prozentgehalt verschieden starker Pottaschelaugen bei 15° C zu ersehen.

Spez. Gew.	° Baumé	% K <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	Spez. Gew.	° Baumé	% K <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>
1,007	1	0,7	1,231	27	23,5
1,022	3	2,3	1,252	29	25,5
1,037	5	4,0	1,274	31	27,5
1,052	7	5,7	1,297	33	29,6
1,067	9	7,3	1,320	35	31,6
1,083	11	9,0	1,345	37	33,8
1,100	13	10,7	1,370	39	35,9
1,116	15	12,4	1,397	41	38,2
1,134	17	14,2	1,424	43	40,5
1,152	19	16,0	1,453	45	42,8
1,172	21	18,0	1,483	47	45,2
1,190	23	19,7	1,514	49	47,7
1,210	25	21,6	1,546	51	50,1

**Kaustische Pottasche (Ätzkali).** Die Selbstherstellung von Ätzkalilaugen durch Kaustizieren von Pottaschelösungen hat sich in der Kaliseifenfabrikation länger erhalten als in der Natronseifenfabrikation. Der Grund hierfür lag in den Preisverhältnissen, indem der für das Ätzkali geforderte Handelspreis so hoch war, daß seine Verwendung nicht rentabel erscheinen konnte. Durch Elektrolyse des Chlorkaliums ist es heute jedoch möglich, eine 50grädige Ätzkalilauge herzustellen, deren Preis geringer ist als der für die äquivalente Menge Pottasche zu erlegende. Infolgedessen hat die elektrolytische Ätzkalilauge, die insbesondere durch die chemische Fabrik Griesheim-Elektron, die chemische Fabrik Magdeburg-Buckau, sowie vom österreichischen Verein in Aussig in den Handel gebracht wird, die selbsteingestellte Lauge aus der Seifenfabrikation fast ganz verdrängt. Diese Ätzkalilauge von 50° Bé enthält in der Regel 48,4 % Kaliumhydrat, 1,4 % kohlensaures Kalium und Spuren von Chlorkalium und anderen Verunreinigungen. Sie wird gewöhnlich in eisernen Fässern von etwa 600 kg Inhalt zum Versand gebracht.

### Die chemische Untersuchung der Alkalien.

Der Wert der Alkalikarbonate und Ätzalkalien ist abhängig von ihrem Gehalt an reiner wirksamer Substanz, deren Menge, wie erwähnt, in den verschiedenen Handelsqualitäten wechselt. Die anzuwendenden Untersuchungsmethoden sind demzufolge derart auszugestalten, daß sie die exakte Bestimmung des jeweiligen Hauptbestandteils einwandfrei ermöglichen. Insonderheit muß bei ihrer Ausführung auf etwa vorhandene Nebenbestandteile Rücksicht genommen werden, die den Gang der Analyse in unerwünschter Weise beeinflussen können und infolgedessen entfernt werden müssen, ehe man die eigentliche Hauptbestimmung ausführt.

Für die Wertbestimmung von kalzinierter oder kristallisierter Soda genügt in der Regel eine Bestimmung des kohlensauren Natrons auf alkalimetrischem Wege. Anders gestaltet sich aber die Sache bei der Analyse der kaustischen Soda. Hier will man vor allen Dingen wissen, wieviel Ätznatron neben etwaigem Natriumkarbonat vorhanden ist. Es ist daher notwendig, dieses Karbonat und gegebenenfalls auch Sulfate und Silikate durch eine 10 %ige Lösung von Baryumchlorid zu entfernen, ehe man das vorhandene Alkalihydroxyd in dem klaren Filtrat durch Titration ermittelt.

Auch bei der Pottasche gibt eine bloße alkalimetrische Bestimmung niemals ein richtiges Resultat, da das kohlensaure Natron, welches auch in der besten Pottasche niemals fehlt, ebenfalls als kohlensaures Kalium mitbestimmt würde. Der auf diese Weise entstehende Fehler fällt um so schwerer ins Gewicht, weil das kohlensaure Natron ein niedrigeres Äquivalentgewicht besitzt als das kohlensaure Kalium und infolgedessen eine größere Menge Säure zur Sättigung erfordert als das letztere. Zur Wertbestimmung der Pottasche ist daher in der Regel eine ausführliche Analyse erforderlich, während für die Wertbestimmung der Ätz-

kalilauge lediglich die für die Analyse der Ätznatronlauge notwendigen Maßnahmen berücksichtigt werden müssen.

In bezug auf die im allgemeinen als bekannt vorausgesetzten Untersuchungsmethoden selbst sei im übrigen hier wieder auf die vom Verband der Seifenfabrikanten Deutschlands herausgegebenen „Einheitsmethoden zur Untersuchung von Fetten, Ölen, Seifen und Glyzerinen“ verwiesen, die alle für die diesbezügliche Untersuchung notwendigen Angaben in knapper Form enthalten.

## Die Hilfsrohstoffe der Seifenfabrikation.

### Das Wasser.

Das reine Wasser ( $H_2O$ ) ist geruch- und geschmacklos, in dünneren Schichten erscheint es ungefärbt, in dickeren Schichten hat es nach Bunsen eine blaue Farbe. Unter gewöhnlichen Umständen gefriert es bei  $0^\circ C$ ; bei sehr ruhigem Stehen kann es aber auch bei  $-17^\circ C$  noch flüssig sein, um jedoch bei der geringsten Bewegung unter gleichzeitiger Temperatursteigerung bis auf  $0^\circ C$  plötzlich zu erstarren. Eis kann nie über  $0^\circ C$  erwärmt werden, ohne zu schmelzen. Daher ist der Schmelzpunkt des Eises ein Fundamentalpunkt für die Thermometerskala.

Merkwürdigerweise hat das Wasser bei  $+4^\circ C$  seine größte Dichte. Diese Anomalie erklärt, warum das Eis einen größeren Raum einnimmt als Wasser und warum verschlossene, mit Wasser vollkommen gefüllte Gefäße springen, wenn die Temperatur bis zum Gefrierpunkt sinkt. Dementsprechend ist Eis auch leichter als Wasser, setzt man das spezifische Gewicht des Wassers  $= 1$ , so ist das des Eises  $= 0,94$ .

Bei 760 mm Barometerstand kann das Wasser nur unter  $100^\circ C$  tropfbar flüssig bleiben; wird es bis zu dieser Temperatur erhitzt, so siedet es und verwandelt sich in Wasserdampf. Man hat bekanntlich die Temperatur, bei welcher das Wasser unter dem angegebenen Drucke siedet, als zweiten Fundamentalpunkt der Thermometerskala angenommen. Bei einem geringeren Luftdrucke beginnt das Wasser bereits unter  $100^\circ C$  zu siedend, und zwar erniedrigt sich der Siedepunkt mit Abnahme des Luftdruckes in einem bestimmten Verhältnisse. Auf dem Montblanc beispielsweise siedet das Wasser bei einem Luftdruck von 423,7 mm bereits bei  $84,4^\circ C$ .

Das in der Natur vorkommende Wasser ist niemals chemisch rein, sondern enthält teils in schwebendem, teils in gelöstem Zustand wechselnde Mengen derjenigen Stoffe, mit denen es in Berührung kam. Fluß- und Quellwasser enthält in 10 000 Teilen etwa 1—20 Teile feste Stoffe gelöst, welche zum großen Teil aus Kalk- und Magnesiasalzen bestehen. Ihr Prozentgehalt bestimmt die „Härte“ des Wassers, dem sie u. a. die Fähigkeit nehmen, Hülsenfrüchte weich zu kochen und Seife aufzulösen.

Beim Sieden harten Wassers schlagen sich kohlensaurer Kalk und — namentlich bei stattfindender Verdampfung — auch schwefelsaurer Kalk (Gips) nieder und erzeugen so in den Kochgefäßen und insonderheit an den Wänden der Dampfkessel eine erdige Inkrustation, den sogenannten Kesselstein. Letzterer kann durch seine Dicke die Wärmeleitung vom Feuer zum Wasser so erschweren, daß der dadurch verursachte Brennmaterialverlust bis zu 40 % beträgt und die metallenen Kesselwände, durch diese die Wärme schlecht leitenden Ansätze vom Wasser vollständig getrennt, sogar glühend werden können. Durch eine entsprechende chemische Vorbehandlung des Kesselspeisewassers läßt sich jedoch die Kesselsteinbildung fast vollständig vermeiden.

Um den Härtegrad eines Wassers zu erfahren, bedient man sich einer Seifenlösung von bestimmtem Gehalt, und zwar wird die Härte des Wassers bestimmt durch die Menge Seifenlösung, welche erforderlich ist, die im Wasser gelösten Salze der Erdkalimetalle in unlösliche fett-saure Salze überzuführen.

Für die Seifenfabrikation besitzt das Wasser selbstverständlich eine große Bedeutung, da man während des Verseifungsprozesses ausschließlich mit wässrigen Lösungen arbeitet. Die Zusammensetzung desselben ist jedoch ohne Einfluß auf die erzeugten Fabrikate, da die oben erwähnten Erdalkalien bei der Herstellung von Kernseifen als Karbonate in die Unterlauge gehen und bei der Herstellung von Leimseifen kaum störend in Erscheinung treten, obwohl sie in der Seifenmasse selbst als unlösliche Karbonate verteilt bleiben. Eine Vorreinigung des zum Sieden benutzten Wassers nach Art der für das Kesselspeisewasser angewendeten Verfahren erscheint daher unter gewöhnlichen Verhältnissen überflüssig, kann jedoch unter Umständen nützlich sein, wenn große Mengen von Eisen- und Mangansalzen die Farbe der erzeugten Seife ungünstig beeinflussen.

Für die Verwendung der Seife zu Waschzwecken ist jedoch die Beschaffenheit des Wassers von größerer Bedeutung, da insonderheit die die Härte des Wassers bedingenden Kalksalze einen äquivalenten Teil der Seife in unlösliche Form überführen und somit seiner Bestimmung entziehen. Durch einen zweckentsprechenden Zusatz von Soda zum Waschwasser oder auch zur Seife selbst kann der genannte Übelstand aber auch hier vermieden werden. Auch ein etwaiger Salzgehalt des Waschwassers (Meerwasser) spielt naturgemäß eine große Rolle, wenn leicht aussalzbare Seifen zur Verwendung gelangen. Die sogenannten „Meerwasserseifen“ müssen daher aus solchen Fetten oder Fettsäuren hergestellt werden, deren Seifen gegenüber Salzlösungen stabil sind; also vornehmlich Leimfettsäuren enthalten.

## Der Kalk.

Der durch die Kalkbrennereien gelieferte gebrannte Kalk ( $\text{CaO}$ ) ist das Oxyd des Metalles Kalzium. Weder das Metall, noch sein Oxyd besitzen ein natürliches Vorkommen; die Verbindungen dieses Metalles mit Säuren gehören jedoch zu den in größter Menge und in größter



Verbreitung vorkommenden Stoffen. Im Mineralreiche findet sich der Kalk hauptsächlich an Kohlensäure und Schwefelsäure gebunden und in vielen Silikaten. Die Mineralien Kalkspat, Marmor, Kreide, Kalkstein, ferner der Kalksinter und die Tropfsteine sind im wesentlichen kohlensaurer Kalk; auch der Mergel und der Dolomit enthalten dieses Salz, und es gibt keine Ackerkrume, in welcher Kalk in dieser Form nicht vorhanden ist. Der Gips ist schwefelsaurer Kalk.

Das im Innern der Erde mit Kalksalzen zusammentreffende, kohlen-säurehaltige Wasser nimmt kohlensauen und schwefelsauen Kalk auf und wird dadurch zu hartem Wasser. Aus dem Wasser gelangen Kalkverbindungen in die Pflanzen, aus diesen und dem Wasser in den tierischen Organismus. Die Asche der Pflanzen enthält kohlensauen, phosphorsauen und schwefelsauen Kalk; die Eierschalen, die Schalen der Austern und Muscheln bestehen fast ganz aus Kalziumkarbonat, und auch die tierischen Knochen enthalten über die Hälfte ihres Gewichtes phosphorsauen und kohlensauen Kalk.

Wird kohlensaurer Kalk ( $\text{CaCO}_3$ ) auf  $600\text{--}800^\circ\text{C}$  erhitzt, so entweicht die Kohlensäure und Kalziumoxyd bleibt als eine poröse Masse zurück.

Im völlig reinen Zustande ist das Kalziumoxyd weiß; der gewöhnliche gebrannte Kalk aus Kalkstein hat meistens jedoch eine graugelbliche Farbe und enthält immer etwas Ton, Eisen- und Aluminiumoxyd. Kommt gebrannter Kalk mit Wasser in Berührung, so zieht sich dasselbe in die poröse Masse hinein, es erfolgt eine chemische Reaktion, und der Kalk zerfällt zu Kalkhydrat  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ , einer pulverförmigen Masse. Diese Umwandlung des Kalkes in das Hydrat wird als „Löschen des Kalkes“ bezeichnet.

Kalk, der sich rasch und unter bedeutender Wärmeentwicklung und Volumvergrößerung löscht, indem er gleichzeitig zu einem zarten, feinen, unfühlbaren Pulver zerfällt, das mit Wasser wieder einen fetten, schlüpfrigen, sich zähe anfühlenden Brei liefert, heißt fetter Kalk, solcher, der umgekehrt ein rauhes, körniges Kalkmehl und einen sogenannten kurzen Brei ergibt, magerer Kalk. Letzterer ist infolge seines Gehaltes an Oxyden und Silikaten, die seinen Charakter bedingen, zur Laugenbereitung nicht empfehlenswert.

Zur Kaustizierung muß der Kalk, da er durch Aufnahme von Wasser und Kohlensäure an der Luft unwirksam wird, möglichst frisch verwandt werden. Will man ihn länger aufbewahren, so ist es am besten, ihn mit Wasser zu einem steifen Brei zu löschen und diesen in eine ausgemauerte Grube zu bringen, in der er sich monatelang hält, da nur die oberste Schicht Kohlensäure aus der Luft aufnimmt. Diese obere Schicht ist natürlich zu entfernen, wenn der Grube längere Zeit hindurch Kalk nicht entnommen war.

Die Wertbestimmung des Kalkes geschieht alkalimetrisch durch Titration mit Normalsäure. Nähere Angaben hierzu finden sich ebenfalls in den schon wiederholt zitierten „Einheitsmethoden“.

## Das Kochsalz.

Das Kochsalz oder Chlornatrium ( $\text{NaCl}$ ) ist sowohl als solches als auch in Form seiner Umwandlungsprodukte für die gesamte Industrie von der größten Bedeutung. Es ist die Quelle für alle technisch wertvollen Natronsalze, ferner für Chlor, Salzsäure, Chlorkalk und alle sonstigen chlorhaltigen Erzeugnisse.

In der Natur kommt das Kochsalz in unermeßlicher Menge vor. Im Meerwasser ist es zu etwa 2,7% vorhanden, als Steinsalz bildet es äußerst mächtige Lager, die sich beispielsweise in den preußischen Provinzen Brandenburg, Sachsen (Staßfurt und Schönebeck), Posen und Schleswig-Holstein, in Bayern (Bechtesgaden), Steiermark und Tirol (Hall, Hallein, Ischl), in Galizien (Wieliczka) und Siebenbürgen, Spanien (Katalonien) und Amerika befinden; am ärmsten an Steinsalz ist Rußland.

Die Methoden, welche zur Gewinnung des Kochsalzes angewandt werden, sind wegen der mannigfachen Verhältnisse seines Vorkommens sehr verschieden. Die Gewinnung von Salz aus Meerwasser wird besonders am Atlantischen, Mittelländischen und Adriatischen Meere bis zu  $48^\circ$  nördlicher Breite betrieben. Man gewinnt es durch freiwillige Verdunstung des Meerwassers in sogenannten Salzgärten, die aus einem System flacher Teiche bestehen, in welchen das Meerwasser zwecks Verdunstung der Luft und den Sonnenstrahlen ausgesetzt wird (Seesalz).

Das Steinsalz wird, wenn die Lager mächtig und rein genug sind, bergmännisch gewonnen. Ist das Salz durch eingesprengten Ton, Gips, Mergel u. dgl. verunreinigt, so werden in den Stöcken vielfach auch Höhlungen (Kammern) ausgearbeitet, die durch zugeleitetes Tagewasser gefüllt werden. Die so erhaltene Lösung des Salzes, die Sole, kommt alsdann in sogenannten Salinenbetrieben zum Versieden (Siedesalz).

Das technisch verwandte Kochsalz ist in der Regel ziemlich rein und enthält nur solche fremden Bestandteile, die in den meisten Fällen unschädlich sind. Es wird deshalb größtenteils ohne weitere Reinigung verbraucht.

Das reine Kochsalz ist farblos, durchsichtig und glasglänzend, schmeckt rein salzig und ist geruchlos. Es schmilzt in schwacher Rotglühhitze und verdampft bei noch höherer Temperatur. In Wasser ist es leicht löslich, doch wird diese Löslichkeit durch Veränderung der Lösungstemperatur wenig beeinflusst, indem 100 Teile Wasser bei  $0^\circ$  35,6, bei  $25^\circ$  36,1 und bei  $110^\circ$  C 39,1 Teile Kochsalz zur Lösung bringen. Aus Wasser kristallisiert das Kochsalz bei Temperaturen über  $0^\circ$  ohne Kristallwasser in Würfeln, deren Lamellen bei rascher Kristallisation eine geringe Menge der Mutterlauge einschließen, und die infolgedessen verknistern, wenn man sie bis auf  $250^\circ$  C erhitzt.

Die folgende Tabelle zeigt das spezifische Gewicht der Kochsalzlösungen von verschiedenem Gehalt:

Spez. Gewicht	Pro- zente	Spez. Gewicht	Pro- zente	Spez. Gewicht	Pro- zente
1,00725	1	1,07335	10	1,14315	19
1,01450	2	1,08097	11	1,15107	20
1,02174	3	1,08859	12	1,15931	21
1,02899	4	1,09622	13	1,16755	22
1,03624	5	1,10384	14	1,17580	23
1,04366	6	1,11146	15	1,18404	24
1,05108	7	1,11938	16	1,19228	25
1,05851	8	1,12730	17	1,20098	26
1,06593	9	1,13523	18	1,20433	26,395

In der Seifenfabrikation findet das Kochsalz Verwendung für das Aussalzen der Seife, d. h. für die Trennung derselben vom Glyzerin, überschüssigem Wasser und etwaigen Verunreinigungen, ferner zum Härten und Füllen von Leimseifen, sowie zur Läuterung und Voreinigung der zu verarbeitenden Rohfette, und zwar wird es in denaturierter Form verarbeitet, da das für Speisezwecke bestimmte Salz einer Steuerkontrolle unterliegt, das für Industriezwecke bestimmte Salz aber von Abgaben befreit ist. Die Denaturierung des Salzes richtet sich nach dem jeweiligen Verwendungszweck. Für den speziellen Gebrauch der Seifenfabriken wird als Denaturierungsmittel in der Regel Petroleum gewählt, daneben dürften aber auch Soda und Seifenpulver in Betracht kommen.

### Das Chlorkalium.

Das fast ausschließlich aus den Staßfurter Abraumsalzen hergestellte Chlorkalium findet in der Seifenindustrie zum Ausschleifen der Schmierseifen vielfache Verwendung. In bezug auf seine Eigenschaften zeigt es eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Chlornatrium, von dem es aber auf Grund seiner geringeren Wasserlöslichkeit leicht getrennt werden kann. Für seine Verwendung schädlich ist insonderheit ein größerer Gehalt an Magnesiumsalzen, die bei der Schmierseifenfabrikation als Karbonat oder Magnesiaseifen im Endprodukt verbleiben und dessen Wirkungswert herabsetzen. Eine analytische Kontrolle des jeweils verwendeten Salzes ist daher empfehlenswert.

### Das Wasserglas.

Das Wasserglas besteht aus Silikaten des Natriums und Kaliums. Das Kalium-Wasserglas wird nur bei der Schmierseifenfabrikation verwendet. Das Natrium-Wasserglas hingegen in ausgedehntester Weise auch zum Füllen von Riegelseifen.

Das Wasserglas wird durch Verschmelzen von Kieselsäure mit Natriumsulfat oder Natriumkarbonat unter Kohlezusatz erhalten. Als Ausgangsmaterial dient Quarzsand oder Infusorienerde. Die Schmelzung geschieht in offenen Öfen, in Muffeln oder in Tiegel.

Die Zusammensetzung des Wasserglases ist nicht einheitlich, weshalb die Handelssorten auch verschiedene Mengen von Kieselsäure enthalten. An sich ist es amorph und durchsichtig wie Glas, von muscheligem Bruch und in Wasser leicht löslich. Die Auflösung des festen Produktes erfolgt am besten in einer horizontal gelagerten, rotierenden Trommel, in welcher der Inhalt unter Dampfdruck erhitzt wird. Gewöhnlich stellt man die Lösung des Wasserglases in einer Stärke von 36—38° Bé oder von 38—40° Bé her. Die Lösungen sind jedoch fast immer trüb und müssen durch Absitzen oder Filtrieren gereinigt werden. Der Bequemlichkeit halber werden sie von den meisten Seifenfabriken fertig bezogen.

Die Lösungen des Wasserglases verhalten sich wie kolloidale Lösungen, sie werden durch Kochsalz amorph ausgesalzen und trocknen zu einer klebrigen Gallerte ein. Vor dem Vermischen mit Kern- oder Schmierseifen werden sie abgerichtet, d. h. alkalisch gemacht, da auf diese Weise eine leichtere Verteilung in der Seife erzielt wird. Gewöhnlich nimmt man auf 100 kg Wasserglaslösung von 38° Bé 5—7,5 kg Natronlauge der gleichen Stärke.

### Talkum und andere Beschwerungsmittel.

Talkum ist ein wasserhaltiges Magnesiumsilikat, das in gemahlenem Zustande als Füllmittel für Seifen verwendet wird. Es wirkt jedoch nur beschwerend, da es in Wasser nicht löslich ist und keinerlei Waschwirkung besitzt. Neben dem Talkum werden des weiteren auch Kieselgur, Kaolin, Schwerspat, Kreide usw. als Beschwerungsmittel verwendet, deren nähere Besprechung sich jedoch erübrigen dürfte, obwohl insonderheit das Kaolin während des Krieges als Streckungsmittel für Seifen (K.A. Seifen) eine ganz besondere Bedeutung gewonnen hatte. Ob diese Maßnahme als besonders glücklich zu bezeichnen war, soll hier ununtersucht bleiben. Es sei jedoch darauf hingewiesen, daß zum wenigsten ein sehr bedeutender Teil der während des Krieges hergestellten Seifenarten mit Kaolin eine äußerst feste Absorptionsverbindung zu bilden vermag und daß diese Seifen infolgedessen durch die gleichzeitige Anwesenheit des Tones ihre eigentliche Wirkung auszuüben nicht mehr in der Lage waren.

---

## Die maschinellen Hilfsmittel der Seifenfabrikation.

### Die Äscher.

Die Laugenbereitung erfolgt heute nur noch durch Auflösen von festem Ätznatron (kaustische Soda) in Wasser, sofern nicht von vornherein Laugen von 50° Bé in Kesselwagen bezogen werden. Ätzkali wird, wie bereits erwähnt, heute ausschließlich als 50%ige Elektrolytlauge bezogen.

Für die Auflösung des Ätznatrons sind keine besonderen Einrichtungen erforderlich; doch ist das Herausschlagen der kaustischen Soda aus den zum Transport benutzten Trommeln eine sehr lästige Arbeit. Man findet daher jetzt größtenteils Vorrichtungen, welche gestatten, die noch in den Trommeln befindliche Soda aufzulösen, indem man die Sodatrommeln nach Entfernung der Stirnwände auf einen im Lösekessel befindlichen erhöhten Rost legt, Wasser darüber bringt und dieses anwärmt. Nach einigen Stunden hat sich das Ätznatron gelöst; die leere Hülse wird herausgenommen und die Ätznatronlösung in gewünschter Weise eingestellt.

Eine zweckmäßige Vorrichtung zum Auflösen der Trommelsoda ist u. a. die in Fig. 6 abgebildete. Über der Mitte des Auflösekeskels wird eine Eisenschiene in entsprechender Höhe eingemauert, auf welcher ein fahrbarer Flaschenzug befestigt ist. An dem unteren Ende des letzteren befindet sich ein starker Haken, der seinerseits wieder zwei Greifer trägt, die die Sodatrommel umspannen können. Durch zweckentsprechende Benutzung des Apparates ist es ohne weiteres möglich, die nach den obigen Angaben vorbereitete Trommel in den Auflösekeskel zu bringen.

Die Auflösung erfolgt unter starker Wärmeentwicklung in relativ kurzer Zeit. Die entstehende, spezifisch schwere Lösung sinkt nach unten, so daß immer neue Mengen von Wasser mit dem Ätznatron in Berührung kommen. Durch wiederholtes Krücken ist dann schließlich für eine gleichmäßige Stärke der Lauge zu sorgen, die alsdann durch Pumpen in die Siedekessel oder die darüber befindlichen Laugenbehälter befördert wird.

Früher wurde die Lauge durch Selbstkaustizierung bereitet, wozu mehr Gerätschaften erforderlich waren. Beim Vorhandensein von



Dampf wurde die Umsetzung am besten in den Äschern selbst (Laugenreservoirs) bewirkt. Es waren dies große, meist rechteckige Gefäße aus Gußeisen oder etwa 4 mm starkem Schmiedeeisen von etwa 2—2,5 m Länge, 1,2—1,5 m Breite und etwa 1 m Höhe, in denen sich in etwa 10 cm Abstand vom Boden ein offenes Dampfrohr oder besser ein Dampfstrahl-Rührgebläse befand.

In den Äschern wurde die eingebrachte Soda heiß gelöst und alsdann durch Krücken bzw. mit Hilfe des Rührgebläses mit dem notwendigen Kalk in möglichst innige Berührung gebracht. Vorteilhafterweise wurde der letztere mit Hilfe eines eisernen, zylindrischen oder rechteckigen, siebartig mit Löchern versehenen Kastens in den Äscher eingehängt, so daß eine Verunreinigung der entstehenden Ätzlauge nach Möglichkeit vermieden wurde.

War kein Dampf zur Verfügung, so wurde die Einstellungslauge in einem besonderen Kessel zum Sieden erhitzt und dieselbe erst dann auf das im Äscher befindliche kohlensaure Natron gebracht. Nach vollständiger Lösung gab man den erforderlichen Kalk hinzu, durch dessen Löschung ein abermaliges Sieden veranlaßt wurde.

Fig. 6. Vorrichtung zum Auflösen der Trommelsoda.

## Die Siedekessel mit Zubehör.

Zum Sieden der Seifen bedient man sich tiefer Kessel, die meistens aus Schmiedeeisen hergestellt sind. Diese Siedekessel haben gewöhnlich eine etwas konische Form, können aber auch zylindrisch, halbzyklindrisch oder rechteckig sein. Ihre Größe ist sehr verschieden, von 500—10 000 ja bis 20 000 kg und mehr Sudgröße. In der Regel richten sich Form und Größe nach dem persönlichen Geschmack und den lokalen Verhältnissen; doch sind größere Kessel, besonders solche von 5000 kg Sudgröße die gebräuchlicheren, und die halbzyklindrische (Figur 7) oder Kegelform (Fig. 8), bei welcher der obere Durchmesser ziemlich gleich der Höhe und der untere Durchmesser etwa gleich zwei Dritteln des oberen ist, die gewöhnliche. Die Kessel haben einen eingesetzten, gewölbten Boden und werden meist so eingemauert, daß ihr oberer Teil 100—110 cm über der Sohle des Siederaumes hervorragt. Der über den Fußboden herausragende Teil, der sogenannte „Sturz“ wird in der Regel mit Holz oder Mauerwerk (Zement) umkleidet.

Das Sieden selbst geschieht entweder mit Dampf oder mit direktem Feuer.

Fig. 7. Halbzylindrischer Siedekessel.

Fig. 8. Kegelförmiger Siedekessel.

Bei Verwendung von offenem Feuer pflegt man die Anordnung so zu treffen, daß man die Heizgase unter den Kesselboden treten läßt,

von dort nach oben und rund um den Kessel herum leitet und schließlich zum Schornsteinzug hinausführt. Bei der hohen Temperatur der

Schnitt E—F.

Schnitt G—H.

*B*

*C*

Fig. 9.

Grundriß A—B.

Fig. 10.

Grundriß C—D.

*E*

*F*

Fig. 11.

Fig. 12.



Fig. 9—12. Kesseleinmauerungs- und Feuerungsanlage.

bei der Verbrennung der Kohle sich bildenden Heizgase und der geringen Wärmekapazität der Seifenmasse ist es erklärlich, daß der Kesselboden, wenn man ihn, wie häufig geschieht, unmittelbar über der Rostfläche

anbringt, durch die „Stichflamme“ ganz bedeutend angegriffen wird und ein Anbrennen der Seife nur bei vorsichtigster Behandlung des Feuers und fleißigem Durcharbeiten der Seife mit der Rührstange vermieden werden kann.

Durch rationelle Anordnung der Feuerungsanlage ist jedoch der schädliche Einfluß der Stichflamme zu beseitigen, wie aus den Fig. 9 bis 12 hervorgeht, die eine Kesseleinmauerungs- und Feuerungsanlage zeigen.

Das Charakteristische dieser Anlage ist die Anbringung eines schützenden Gewölbes zwischen dem Kesselboden und der Rostfläche, so daß die Flamme, unter dem Gewölbe hinstreichend, ihre schärfste Hitze abgibt, ehe sie den Kesselboden trifft.

Die auf dem Roste a, unter dem sich der Aschenfall b befindet, entwickelten Heizgase treten über die Feuerbrücke c in den mit einem feuerfesten Gewölbe d überwölbten Kanal e, steigen am Ende desselben in dem Vertikalkanale f nach oben und gelangen jetzt erst durch den Zug g unter den Kesselboden; sie ziehen unter dem Kesselboden hin, treten durch den aufsteigenden Kanal h nach oben in den rings um den Kessel laufenden Seitenzug i und gehen bei k in den Schornsteinkanal. Die in den Zug eingesetzte Mauerwerkszunge l bewirkt eine gleichmäßige Verteilung der Heizgase. Zum Besteigen der Züge behufs ihrer Reinigung dient ein luftdicht geschlossenes und gut verstrichenes Mauerloch m.

Für die Dimensionierung der Kanäle ist zu bemerken, daß für je 100 kg Sudgröße des Kessels ungefähr  $\frac{1}{10}$  qm Heizfläche und  $\frac{1}{150}$  qm Rostfläche notwendig sind, so daß beispielsweise für einen Kessel von 6000 kg Sudgröße (entsprechend einem Rauminhalt von etwa 9000 kg) eine Totalheizfläche von 6 qm und eine Totalrostfläche von  $\frac{2}{5}$  qm vorzusehen wäre. Der Querschnitt der Kanäle muß mindestens gleich einem Drittel der Totalrostfläche und auf alle Fälle so groß gewählt sein, daß sie leicht befahren werden können.

Für die Berechnung des Schornsteins kann man sich der Formel bedienen

$$Q = \frac{R}{\sqrt{H}},$$

in welcher Q in Quadratmetern den Querschnitt des Schornsteins oben an der Austrittsstelle, H in Metern die Schornsteinhöhe und R in Quadratmetern die Totalrostfläche bedeutet. Ist also beispielsweise H (die Schornsteinhöhe) zu 16 m angenommen, so ist der Schornsteinquerschnitt

$$Q = \frac{R}{\sqrt{16}} = \frac{R}{4},$$

also gleich dem vierten Teile der Totalrostfläche. Aus dem Schornsteinquerschnitt Q berechnet sich dann die lichte Weite in bekannter Weise: für runde Schornsteine ist der Durchmesser

$$D = 1,13 \sqrt{Q}$$

und für viereckige Schornsteine die Seitenlänge des Vierecks

$$S = \sqrt{Q}$$

Der Verwendung offenen Feuers gegenüber gewährt das Sieden mit Dampf viele Annehmlichkeiten, die Kessel werden weniger angegriffen, der Verseifungsprozeß geht rasch und gleichmäßig vonstatten, und insonderheit die Farbe der erzielten Fabrikate ist eine durchaus befriedigende.

In der Regel arbeitet man zugleich mit direktem und indirektem Dampf, der vorteilhafterweise bis auf etwa  $300^{\circ}\text{C}$  überhitzt wird. Fig. 13 zeigt eine solche Einrichtung. G ist der Kessel aus Schmiedeeisen, HHHH eine 5 cm starke als Isolierung dienende Holzbekleidung; A ist der Verschlußhahn des Hauptdampfrohres, B und C ebenfalls Verschlußhähne der jeweils mit der direkten und indirekten Schlange verbundenen Leitungen, D ein Sicherheitshahn, E der Kondenstopf für das in der Dampfschlange sich kondensierende Wasser, I der Laugenbehälter, F das Abzugsrohr für die Unterlauge, J schließlich ein Verschlußhahn, der das Zurücksteigen von Lauge oder Seife nach beendeter Operation in das Dampfrohr K verhindert.

Die lichte Weite der angewandten Rohre richtet sich nach der Größe des Kessels; gewöhnlich verwendet man Rohre von 4 cm lichter Weite und verlegt die Schlange für den direkten Dampf etwa 10 cm, die für den indirekten Dampf etwa 15 cm oberhalb des Kesselbodens. Die direkte Schlange wird vielfach als geschlossener Ring ausgeführt, dessen Durchmesser etwa zwei Drittel des Kesselbodendurchmessers beträgt, die indirekte Schlange dagegen meist als ein im Zickzack gebogenes Rohr, dessen Form der bei der Erwärmung auftretenden Ausdehnung Rechnung trägt.

Fig. 13. Siedekessel mit Dampfheizung und Laugenbehälter.

Die direkte Dampfzuleitung mit dem Dampfverteilungsringe ist vielfach mit einer Holländer-Verschraubung an die Dampfzuleitung angeschlossen, damit man sie nach beendetem Sude aus dem Kessel herauszunehmen in der Lage ist.

Die Laugenbehälter werden zweckmäßig so aufgestellt, daß die Lauge, durch eine mit einem Hahn versehene Rohrleitung, direkt in den Kessel einlaufen kann. Vielfach werden auch Meßvorrichtungen an den Laugenbehältern angebracht, und zwar meist in Form eines auf der Lauge ruhenden Schwimmers, der mit einem Gegengewicht verbunden die Möglichkeit bietet, durch eine bequem sichtbare Skalen-



ablesung an der Außenseite des Behälters die jeweilige Füllung desselben unter Kontrolle zu halten.

Fig. 14 zeigt einen modernen 35000 l fassenden, rechteckigen Siedekessel, der auf dem Boden ruhend mit direkter und indirekter Dampfheizung ausgestattet ist. Die mittlere der drei auf der Abbildung sichtbaren Rohrzuführungen vermittelt die indirekte Beheizung, wäh-

Fig. 14. Rechteckiger Siedekessel mit direkter und indirekter Dampfzuführung, Dampfstrahlrührgebläse und Syphoneinrichtung.

rend die beiden äußeren direkte Dampfleitungen mit Dampfstrahlrührgebläse darstellen. Auch die im nachstehenden noch besprochene Syphoneinrichtung ist aus der Abbildung zu ersehen.

Die Durchmischung der während der Verseifung in Reaktion tretenden Stoffe und ebenso die Einverleibung von Zusätzen in die Seifenmasse (Riechstoffe, Füllmittel usw.) geschieht mit Hilfe besonderer Instrumente, die man als Krücken bezeichnet. In kleineren Fabriken geschieht das Krücken auch heute noch vielfach von Hand, meist, indem man sich diese mühsame Arbeit dadurch erleichtert, daß man die

Krücken an einem über eine Rolle laufenden Seile zur Aufhängung bringt. Mittels einer losen Querschraube oder Gabelung ist in den Krückenstiel weiter eine Führungstange eingeschaltet, mit deren Hilfe man die Krücke nach jeder Richtung dirigieren kann. Der Teller der Krücke hat etwa 60 cm Durchmesser und ist fest oder in Scharnieren beweglich. Ein oder zwei Arbeiter ziehen die Krücke mittels des Taues in die Höhe, während einer die Leitung der Krücke besorgt (s. Fig. 15).

Die Methode ist aber naturgemäß ziemlich umständlich, zeitraubend und beschwerlich, weshalb man Krückwerke oder Krückmaschinen



Fig. 15. Krückwerk für Handbetrieb.

konstruiert hat, die für Kraftbetrieb eingerichtet und sehr leistungsfähig sind.

Fig. 16 zeigt ein solches Krückwerk von Louis Brocks in Leipzig-Lindenau, das, wie aus Fig. 17 ersichtlich ist, für den Gebrauch auf dem oberen Rande des Kessels befestigt wird. Die wesentlichen Teile desselben sind die folgenden: die beiden Böcke A tragen eine horizontale, durch eine Riemenscheibe angetriebene Welle, die in eine Kurbel K ausläuft und die an dieser befestigte Krückenstange C in schwingende Bewegung setzt. Die Krückenstange trägt an ihrem unteren Ende S einen Krückenteller T. Um das etwaige Aufschlagen dieses Tellers auf die Seifenoberfläche zu vermeiden, ist eine die Bewegung entsprechend verlangsamende Bremsvorrichtung D vorgesehen. Außerdem ist mit dem Apparat eine Wehrvorrichtung W verbunden, welche aus einer mit vier Wehrflügeln versehenen Welle besteht. Der Apparat macht etwa

35 Touren pro Minute und arbeitet sehr energisch, erfordert aber ziemlich viel Kraft. Er wird je nach der Tiefe des Kessels für 1600, 1500, 1200, 1000, 900, 800 und 600 mm Hub gebaut; die letzten beiden Größen




Fig. 16. Krückmaschine.

werden für Handbetrieb hergestellt, während die mittleren sowohl für Hand- als auch für Kraftbetrieb gebaut werden.

Besondere Beachtung verdient auch das durch Fig. 18 dargestellte, von Aug. Krull in Helmstedt konstruierte Krückwerk<sup>1)</sup>. Dasselbe

<sup>1)</sup> DRP. Nr. 161 682.

ist auf einem starken Gestellringe A montiert, dessen Durchmesser dem Durchmesser des betreffenden Siedekesselrandes entspricht und der auf diesem durch 3 Schrauben befestigt wird. In der wagerechten Mittelachse des Gestellringes ist eine Welle B gelagert, die ihre Bewegung




Fig. 17. Siedekessel mit Krückmaschine.

mittels des Rädergetriebes C und D durch die Riemenscheibe E erhält. Dieselbe ist weiter mit 4 Kurbeln a, b, c, d versehen, von denen je zwei um  $180^\circ$  gegeneinander versetzt sind. An den Kurbeln sind die Hohlstangen F befestigt, welche die Krückteller G tragen; diese letzteren sind in ihren Abmessungen und in ihrer Gestaltung der jeweiligen Form des

Siedekessels angepaßt. Bei Drehung der Welle gleiten die Hohlstangen F auf den unten um ein Rundeisen H bei e schwingenden Führungstangen i auf- und abwärts. Das Rundeisen H ist in der Mitte durch

Fig. 18. Krückwerk von Aug. Krull.

eine entsprechende Verstärkung I so ausgebildet, daß durch Einschrauben der beiden Enden f ein Kreuz von vier gleich langen Armen entsteht. Mittels dieses Kreuzes liegt die untere Partie des Krückwerkes auf dem Kesselboden derart auf, daß seitliche Verschiebungen unmöglich sind. In der Mitte des Gestellringes A ist ferner eine senkrechte Welle K



gelagert, welche ihren Antrieb von der horizontalen Welle N aus durch die konischen Räder g erhält. Das untere, in der Verstärkung I nochmals gelagerte Ende der Welle K trägt einen dicht über dem Kesselboden befindlichen Doppelrührarm L, welcher sich, durch Rotation der Welle in Bewegung gesetzt, über den Kesselboden bewegt und so eine innige Durchmischung der sich hier ansammelnden Massen bewirkt.

Diese Kombination eines horizontal wirkenden Rührapparates mit einem vertikal arbeitenden Krückwerke ist durchaus praktisch, da sie die bestmögliche Durchmischung des Kesselinhaltes gewährleistet. Je nach Wunsch läßt sich aber auch das Rührwerk oder Krückwerk allein in Tätigkeit setzen, so daß die Arbeitsweise dem Ermessen des Einzelnen überlassen bleibt.

Im übrigen ist das Krückwerk so montiert, daß es mittels einer oberhalb des Kessels befindlichen Aufzugvorrichtung an der Kette M bzw. dem Haken N leicht aus dem Kessel gehoben werden kann. Auf diese Weise ist es möglich, das gleiche Krückwerk für mehrere Siedekessel der




Fig. 19. Freihängendes Rührwerk mit Stahlkugellager.




Fig. 20. Rührwerk mit gegenläufiger Bewegung der inneren und äußeren Flügel.

gleichen Größe zu benutzen, wenn man durch eine entsprechend hergerichtete Laufkatze für die notwendige Transportmöglichkeit sorgt.

Neben den vorbesprochenen Krückwerken sind vielfach auch Rührapparate im Gebrauch, die besonders dann in Anwendung kommen, wenn es sich um die Durchmischung von Substanzen handelt, die ein annähernd gleiches spezifisches Gewicht besitzen.

Von einfachen Flügelrührwerken, wie sie in Fig. 19 dargestellt sind, abgesehen, sind hier besonders die von C. E. Rost & Co. in Dresden gebauten Rührwerke hervorzuheben, bei denen sich innen konzentrisch laufende Flügel in gegenläufiger Bewegung zu entsprechend angeordneten äußeren Flügeln befinden (s. Fig. 20).

Fig. 21. Schneckenrührwerk.

Der Antrieb dieser Apparate erfolgt entweder durch Riemen von der Transmission aus oder direkt durch einen mit dem Apparat selbst verbundenen Elektromotor.

Neben anderen Modellen ist sodann insonderheit für die Herstellung kalt gerührter Seifen das Schneckenrührwerk von Aug. Krull in Helmstedt geeignet, dessen Konstruktion sich ohne weiteres aus der Fig. 21 ergibt.

Weitere sehr praktische Rührvorrichtungen, die ebenfalls vornehmlich zur Fabrikation von kaltgerührten Seifen dienen können, sind durch die Fig. 22 und 23 dargestellt.

Fig. 22 veranschaulicht ein schnellaufendes Säulenrührwerk für kaltgerührte Seifen mit Kraftbetrieb der Firma Weber & Seeländer. Dasselbe wird mit auswechselbaren Rührkeulen geliefert, die mit Hilfe eines Hebels hoch und nieder gestellt werden können, so daß der Rührtopf bequem untergestellt und auch wieder fortgenommen werden kann.

Fig. 23 zeigt einen Kippkessel mit Rührwerk für Handbetrieb<sup>1)</sup>.  
Schließlich sei dann der Vollständigkeit halber noch auf die Dampfstrahl-Rührgebläse der Gebr. Körting in Körtingsdorf bei Hannover



Fig. 22. Säulenrührwerk.

hingewiesen, bei denen mittels eines Dampfstrahles Luft angesaugt und in das zu bewegendes Flüssigkeitsgemisch gedrückt wird. Wie aus Fig. 24 ersichtlich ist, tritt die durch das Rohr L angesaugte Luft gleichzeitig mit dem durch das Rohr D zuströmenden Dampf aus einem etwa 10 cm über dem Kesselboden befindlichen Verteilungsrohr aus, das mit

---

<sup>1)</sup> Weitere ähnlich konstruierte Apparate s. S. 496 ff.



Fig. 23. Kippkessel mit Rührwerk für Handbetrieb.

einer großen Anzahl von etwa 4 mm weiten, schräg nach unten gerichteten Löchern versehen ist.



Fig. 24. Siedekessel mit Luftstrahlrührung.

Der Apparat hat sich vor allem bei der Karbonatverseifung von Fettsäuren zum Austreiben der Kohlensäure bewährt, sowie bei allen

Arbeiten, die durch den gleichzeitigen Dampfzutritt nicht nachteilig beeinflußt werden (Kaustizierung von Sodalaugen).

Um das Überfließen der im Kessel während des Verseifungsprozesses oft aufsteigenden Seifenmasse zu verhindern, bedient man sich sogenannter Wehrvorrichtungen, indem man entweder die steigende Seife mit breiten, kurzstieligen Holzschaukeln in die Höhe wirft, um sie zu verteilen und abzukühlen oder durch mechanische Wehrvorrichtungen,



Fig. 25. Syphoneinrichtung zur Entleerung des Kesselinhaltes.

deren Konstruktion aus Fig. 16 und 17 ersichtlich ist, dafür sorgt, daß die Oberfläche des Kesselinhalts in dauernder Bewegung bleibt.

Aus dem Siedekessel wird die fertige Seife ausgebracht, und zwar entweder durch Schöpfer, die aus Stahlblech möglichst nahtlos hergestellt sind oder in größeren Betrieben mit Hilfe von Kolben- bzw. Rotationspumpen, von denen die ersteren meist für Handbetrieb eingerichtet sind und in den Kessel eingestellt werden, die letzteren außerhalb desselben ihren Antrieb durch Riemenscheiben erhalten.

allem ist aber bei Aufstellung der Pumpen darauf zu achten, daß sie Zufluß erhalten und nicht etwa ansaugen müssen, da heiße Flüssigkeiten schwer angesaugt werden. Bevor man die Lieferung von Pumpen in

Fig. 29. Gekapselte Seifenpumpe mit elektr. Motor direkt gekuppelt.

Auftrag gibt, sollte man daher im eigenen Interesse immer zunächst einen geeigneten Fachmann zu Rate ziehen.

Fig. 30. Gekapselte Seifenpumpe mit Riemenantrieb.

Fig. 31 stellt einen Montejus (Druckgefäß) dar, aus dem die zu fördernden Flüssigkeiten mittels Dampf- oder Luftdrucks leicht und schnell auch auf größere Entfernungen und auf bedeutendere Höhen gedrückt werden können.



Leitungen, die für die Förderung von leicht erstarrenden Seifen und Fetten bestimmt sind, werden zweckmäßig doppelwandig verlegt, d. h. mit einem Dampfmantel versehen, wie aus Fig. 32 ersichtlich ist. Man heizt dieselben mit Dampf von 1—2 Atm. und hat dann keinerlei Verstopfungen und Betriebsstörungen zu befürchten.

Derartige doppelwandige Rohre werden hergestellt, indem man zwei Rohre ineinanderschiebt, um sie alsdann an den Enden an einen gemeinschaftlichen Flansch anzuschweißen. Zwischen den beiden Rohren verbleibt so ein kleiner Zwischenraum für den Dampfdurchgang übrig. Von Rohr zu Rohr wird nunmehr unterhalb der Flanschen je eine kleine Rohrverbindung angebracht, die die Weiterleitung des Dampfes übernimmt, und schließlich müssen bei längeren Leitungen auch noch Kondenswasserabscheider eingebaut werden.

Für Fettsäureleitungen wird das Innenrohr entweder aus Kupfer, Aluminium, Hartblei oder aus gut verbleitem Eisenrohr hergestellt.

Fig. 31. Montejus.




Fig. 32. Rohrleitung mit Dampfmantel zur Beförderung von leicht erstarrenden Flüssigkeiten (Seifen, Fetten u. dergl.).

In den letzten Jahren haben sich auch mit Dampf beheizte Hähne immer mehr und mehr eingeführt, die ebenfalls bei der Anlage doppelwandiger Leitungen mit Vorteil Verwendung finden.

### Behälter zur Aufnahme der fertigen Seife.

**Die Seifenformen.** Die Kühlkästen, in denen die harten Seifen zum Erstarren gebracht werden, die sogenannten Formen, müssen so eingerichtet sein, daß sie einen dichten Verschuß für die warme, flüssige Seife bilden, aber auch gestatten, die erkaltete, feste Seife leicht heraus-

zunehmen. Man verwendet daher meist Formen, die auseinandergenommen, d. h. in einen Boden und vier Seitenteile zerlegt werden können.

Als Material für diese Formen, die bis zu einer Größe von 5000 kg Inhalt hergestellt werden, wurde früher allgemein Holz verwendet; Wände und Boden bestanden aus starken, zusammengefügtten Bohlen, die mit dünnem Eisenblech beschlagen waren und durch geeignete

Fig. 33. Seifenform mit Mutterschraubenverschluß.

Verstreibungen den nötigen Halt erhielten. Durch Ausstopfen mit Werg und Verstreichen mit Ton u. dgl. wurde die erforderliche Dichtigkeit erzielt.

Heute werden diese Formen jedoch fast ausschließlich aus Schmiedeeisen gefertigt, und zwar noch immer in fast der gleichen, zweckmäßigen und praktischen Ausführung, wie sie im Jahre 1876 durch die Firma Aug. Krull in Helmstedt zuerst in Anwendung kam.

Fig. 33 gibt die Darstellung einer solchen eisernen Seifenform von etwa 4000 kg Inhalt, deren Hauptvorteil in der Beschaffenheit des

durch Nut und Feder gebildeten Verschlusses liegt. Derselbe ist absolut dicht und bleibt auch auf die Dauer vollkommen intakt, so daß ein Lecken der Form unmöglich ist. Einen wichtigen Bestandteil dieser schmiedeeisernen Seifenformen bildet weiter die gleichfalls von Aug. Krull eingeführte Umhüllung derselben mit Matratzen, die mit Werg gefüllt sind; dieselben werden durch einfaches Aufhängen am oberen Formrande befestigt und können jederzeit ganz oder teilweise abgenommen werden. Sie haben den Zweck, die in der Form befindliche

Fig. 34. Seifenform mit Matratzenumhüllung.

Seife beispielsweise zur Flußbildung einige Zeit warm zu halten. Fig. 34 zeigt eine Form mit dieser Umhüllung bekleidet.

Die Formen selbst werden zerlegt in einen Boden und vier Seitenwände. Gewöhnlich werden aber zu einer Form zwei Böden geliefert, damit die vier Wände für die Zusammenstellung einer neuen Form bereits benutzt werden können, wenn der in der ersten Form befindliche Seifenblock zwar schon erstarrt, aber noch nicht schnittreif ist. Wände und Böden werden aus bestem, etwa 4 mm starkem Eisenblech hergestellt und durch Flacheisen, Winkeleisen und T-Eisen entsprechend armiert, so daß eine Deformation der Form unmöglich ist.

Die Ränder und Kanten der Einzelteile sind in der für den Nutenverschluß geeigneten Weise bearbeitet und genauest gehobelt. Mehrere lange, oben über die Form hingehende Schraubbolzen halten die Wände

in dem richtigen Abstände voneinander, so daß der in einer solchen Form gebildete Seifenblock genau eben und rechtwinklig ist. Die Verbindung der Wände untereinander und mit dem Boden geschieht durch Verschraubung und wurde ursprünglich durch kurze Mutterschrauben



Fig. 35. Schraubzwinge.

Fig. 36. Wirkungsweise des Schraubzwing-  
verschlusses.

Fig. 37. Schmale Seitentorm mit Schraubzwingenverschluß.

von etwa 70 mm Länge bewirkt, welche in einem Abstände von etwa 270 bis 300 mm voneinander angeordnet waren, wie auf Fig. 33 ersichtlich ist.

Im Jahre 1889 hat die Firma Aug. Krull aber eine Vervollkommnung dadurch geschaffen, daß sie an Stelle dieser Mutterschrauben Schraubzwingen in Anwendung brachte, die an jeder beliebigen Stelle sofort anzubringen sind. Fig. 35 zeigt eine solche, aus Stahl hergestellte Schraubzwinge, durch deren Einführung die eisernen Formen

eine wesentliche Verbesserung erfahren haben. Aus Fig. 36 ist die Wirkungsweise derselben ersichtlich.

Fig. 38. Fußboden mit Laugenablaßvorrichtung.

Die Formböden sind erhaben gearbeitet, und zwar derart, daß die, ringsherum laufende Nute so tief liegt, daß der Seifenblock vom Boden glattweg abgeschoben werden kann. Der eigentliche eiserne Boden ist

Fig. 39. Seifenform mit Momenthebelverschluß, geschlossen.

auf einem hölzernen Boden (etwa 25 mm dick) befestigt, der von hölzernen Schwellen getragen wird.

Die Formen können weiter mit einer Vorrichtung zum Ablassen der Unterlauge versehen werden, und zwar entweder unten an einer Seitenwand oder am Boden (Fig. 38); die letztere Art der Ausführung

ist die gebräuchlichere. Ferner kann am Boden eine einfache Vorrichtung angebracht werden, die dazu dient, beim Fällen des Seifenblockes die Ausführung der senkrechten Schnitte zu erleichtern. Diese Vorrichtung besteht darin, daß einander gegenüber zwei kleine Stifte am Boden angebracht werden, die zum Einlegen der Schnüre für das Durchziehen von Schneidedrähten dienen.

Neben diesem Typ hat die Firma Aug. Krull jedoch ein Modell herausgebracht, das mit einem Hebelverschluß (Momentverschluß)

Fig. 40. Seifenform mit Momenthebelverschluß geöffnet.

ausgestattet ist, dessen Wirkungsweise aus den Fig. 39 und 40 ohne weiteres ersichtlich ist. Infolge ihrer einfachen Handhabung können diese Seifenformen durchaus empfohlen werden.

Die schmiedeeisernen Seifenformen werden in jeder gewünschten Größe und nach beliebigen Maßen hergestellt. Fig. 37 zeigt beispielsweise eine schmale Form, wie sie für Mottledseifen meist verwendet wird. Die Formen können ebenso wie ihre Einzelteile auch mit Rollrädern, fahr- und lenkbar, geliefert werden; die am meisten gängigen Anordnungen sind durch Fig. 41 und 42 dargestellt.

Für viele Zwecke, beispielsweise für Oberschalseife, werden auch flache Seifenkasten verwendet, die aus einem Boden mit abnehmbarem



Rahmen bestehen und zweckmäßig ebenfalls aus Schmiedeeisen hergestellt werden. Der Seitenrahmen ist in den Boden genau eingepaßt

**Fig. 41.** Fahrbare Seifenform mit Schraubzwingenverschluß.

und kann, wie aus Fig. 43 ersichtlich ist, leicht aus diesem herausgehoben werden.

**Die Standgefäße für Schmierseife.** Als Standgefäße für Schmierseife dienten früher meist hölzerne Behälter, Palmölfässer u. dgl.

**Fig. 42.** Fahrbare Seifenform mit Schraubzwingenverschluß.

Neuerdings hat man jedoch, soweit die Fertigfabrikate nicht sogleich in die Versandgefäße (Fässer, Kübel, Eimer) abgefüllt werden, für

diesen Zweck eiserne Gefäße eingeführt, die den Vorteil der Raumersparnis und der größeren Dauerhaftigkeit den hölzernen Behältern gegenüber bieten.

In einem Gefäß, das 1 m hoch, 1 m lang und 1 m breit ist, lassen sich 1000 kg Schmierseife unterbringen. Fig. 44 zeigt ein solches Stand-



Fig. 43. Flacher Seifenformkasten.

gefäß aus Schmiedeeisen. Das Gewicht desselben beträgt bei 5 mm Wandstärke und 6 mm Bodenstärke ungefähr 250—260 kg.

Bei der Herstellung solcher eisernen Behälter ist darauf zu achten, daß die Niete innen glatt versenkt sind, damit sich die Lange, welche

Fig. 44. Standgefäß für Schmierseife.

der Schmierseife etwa noch zugegeben werden muß, nicht festsetzen kann. Die Größe dieser Behälter wird sich natürlich im allgemeinen nach dem vorhandenen Raum richten; doch ist eine Breite von über 120 cm nicht zu empfehlen, damit man, falls nur eine Seite zugänglich ist, beim Krücken nicht behindert ist.

### Vorrichtungen zum Schneiden von harten Seifen.

Das Schneiden der Seifen geschieht entweder von Hand oder mittels geeigneter Maschinen; in beiden Fällen verwendet man Stahldraht

zähster Beschaffenheit (sogenannten Klaviersaitendraht). Das Handschneiden, früher allgemein üblich, ist heute nur noch selten in Anwendung, zumal es viel Geschicklichkeit erfordert und eine sehr umständliche und ziemlich beschwerliche Arbeit ist.

In richtiger Erkenntnis des großen Nutzens, den zweckentsprechend eingerichtete Schneidemaschinen mit sich bringen würden, hat man daher schon in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts angefangen, derartige Apparate zu bauen, die dann im Laufe der Zeit wesentlich verbessert wurden und heute allen berechtigten Ansprüchen Rechnung tragen.

**Das Zerteilen (Fällen) des Seifenblockes (Formblockes).** Um den auf dem Boden der Seifenform stehenden, erstarrten Seifenblock in die für die Schneidemaschinen passenden, sogenannten Fällstücke zu zerlegen, bedient man sich des nebenstehend abgebildeten Fällapparates (Fig. 45). Er besteht aus einem breiten, hölzernen Winkel *a b*, welcher die eigentliche Schneidevorrichtung trägt, nämlich eine in dem Gehäuse *d* gelagerte und mit einem Zahnkranze versehene Rolle *c*, auf die sich der Schneidedraht *f* aufwickelt, und die durch die Kurbel *e* angetrieben wird. Das eine Ende des Schneidedrahtes ist an der Rolle *c* befestigt, das andere ist zu einer Öse gedreht und kann beim Gebrauch an dem Stift *g* befestigt werden. Vermittels der drei Schieber *h* wird der ganze Apparat an dem zu zerschneidenden Seifenblocke befestigt.

Die Handhabung dieses Fällapparates geschieht folgendermaßen: Nachdem an den vier Kanten des Seifenblocks die Stellen, wo die Schnitte geführt werden sollen, angezeichnet sind, wird der Apparat mittels der Schieber *h* am Seifenblock befestigt, der Schneidedraht um den selben herumgelegt und das freie, zu einer Öse gedrehte Ende über den Stift *g* gehakt. Indem man nun die Kurbel *e* dreht, wickelt sich der Draht *f* auf der Rolle *c* auf, wodurch sich die gebildete Schlinge verkleinert, bis schließlich der Schnitt ausgeführt ist.

Fig. 45. Fällapparat.

Die Anwendungsweise ist aus Fig. 46 ersichtlich. Anordnung A zeigt die Ausführung von Horizontalschnitten in einer Höhe von wenigstens 200 mm über dem Formboden, Anordnung B die Ausführung des gleichen Schnittes unmittelbar über dem Formboden. (Bei dieser Anordnung wird, wie ersichtlich, der Apparat einfach umgekehrt so daß sich die beim Schnitt A oben befindliche Kante jetzt unten befindet.) Anordnung C zeigt die Anwendung des Apparates für Vertikalschnitte. Hierbei wird der Block entweder mittels eines angespitzten Eisens, einer sogenannten Harpune, unten durchstoßen und der Schneidedraht nachgezogen, oder der Draht wird an einen Bindfaden geknüpft,

den man vor Füllung der Form in geeigneter Weise auf dem Formboden befestigt und mit dessen Hilfe der Schneidedraht unter dem Formblock hindurchgezogen wird.

Nach der Größe des Formblockes und nach den Maßen, die das einzelne Fällstück erhalten soll, richtet sich die Anzahl und die Art der durch den Formblock gelegten Schnitte. Hat man eine Schneidemaschine zur Verfügung, so sind selbstverständlich diejenigen Abmessungen maßgebend, die eine volle Ausnutzung der Maschine gewährleisten.

Fig. 46. Zerteilung eines Formblockes mit dem Fällapparat.<sup>1</sup>

Im Folgenden mögen nun zunächst einige Hilfsmaschinen Erwähnung finden, die dazu dienen, die Hantierung mit den Fällstücken, deren größere immerhin ein Gewicht von etwa 125—175 kg haben, zu erleichtern.

Um die schweren Seifenplatten, die sich durch Horizontalschnitt ergeben, in der Längsrichtung der Form zu verschieben und somit die Möglichkeit zu gewinnen, das Fällstück selbst von dieser Platte abzuschneiden, benutzt man den in Fig. 47 abgebildeten Plattenverschiebeapparat, dessen Wirkungsweise aus Fig. 48 ersichtlich ist.

Der Apparat besteht aus zwei genügend kräftigen Holzplatten, die auf den nach innen gekehrten Flächen mit einigen spitzen Stiften ver-

sehen sind und sich an die beiden Kopfseiten des Seifenblockes derart anlegen lassen, daß sich das eine Brett unterhalb der Schnittfläche der vorzuschiebenden Seifenplatte, das zweite oberhalb derselben, aber an der gegenüberliegenden Seite befindet. Mit dem vorderen Brett



Fig. 47. Plattenvorschiebeapparat.

ist weiter ein Windeapparat verbunden, der im wesentlichen aus einer durch eine Handkurbel beweglichen Welle besteht, an deren Enden sich je eine Rolle befindet. Auf den Rollen ist je ein Zugseil befestigt, dessen Enden an dem hinteren Brette befestigt sind. Durch Drehen

Fig. 48. Vorschieben einer Seifenplatte.

der Kurbel werden die Seile auf den Rollen aufgewickelt und auf einfachste Weise das Fortbewegen der Seifenplatte ermöglicht.

Sobald die Seifenplatte genügend vorgeschoben ist, kann das Fällstück von Hand durch einen Vertikalschnitt abgetrennt werden. Um die

hierbei auftretenden Schwierigkeiten zu beheben, bedient man sich sogenannter Senk- und Transportbühnen, die das Herabnehmen der abgeschnittenen Fällstücke, sowie deren Transport zur Verwendungsstelle (Schneidemaschine) erleichtern sollen.

Die Wirkungsweise dieser Apparate ist aus den Fig. 48 und 49 ersichtlich.

Fig. 50 stellt sodann eine Senk- und Transportbühne der Firma Weber & Seeländer dar, die ihrer Stabilität und Einfachheit halber besonders hervorgehoben werden soll.

Fig. 49. Senkbühne, beladen und gesenkt.

Fig. 51 und 52 zeigen brauchbare Transportwagen für Seifenblöcke und Seifenriegel. Der erstere ist ebenfalls ein Modell der Firma Weber

Fig. 50. Senk- und Transportbühne.



& Seeländer, der zweite wird durch die Firma C. E. Rost & Co. hergestellt.

Das Zerschneiden der Fällstücke in Riegel. Das Zerschneiden der Fällstücke in Tafeln und Riegel erfolgt durch sogenannte Riegel-

Fig. 51.

Fig. 52.

Fig. 51 und 52. Transportwagen für Fällstücke.

schneidemaschinen und wird bewirkt, indem das Fällstück durch einen Schneiderahmen hindurchgeschoben wird. Dieser mit den Schneidedrähten bespannte Rahmen ist der wesentlichste Teil der Schneidemaschinen, seine Konstruktion ist für die Brauchbarkeit von höchster Bedeutung. Insonderheit darf die freie Spannlänge der Drähte für gewöhnlich nicht mehr als 380—400 mm betragen, weil sonst die

Anspannung zu groß wird und die Drahte bei festen, harten Seifen leicht reißen, bei weichen leicht laufen würden. Zweckmäßigerweise wird ferner die natürliche Elastizität der Schneidedrähte durch eine entsprechende Anordnung von Spiralfedern, mit denen sie in geeigneter Weise in Verbindung gebracht sind, gesteigert.

Man unterscheidet zwei Arten von Riegelschneidemaschinen bei der einen ist der Schneiderahmen mit kreuzweise laufenden Drähten bespannt, bei der anderen sind die Drähte des Schneide-

Fig. 53. Riegelschneidemaschine mit kreuzweise laufenden Drähten.

rahmens nach ein und derselben Richtung laufend angeordnet.

Die Schneidemaschinen der ersten Gattung (Fig. 53, Ang. Krull in Helmstedt) verarbeiten Fällstücke, die in der Höhe sowohl, wie in der Breite nicht länger als etwa 380 mm sein dürfen, da die kreuzweise laufenden Schneidedrähte eine größere Spannung nicht zulassen.

Die ganz aus Stahl, Schmiedeeisen und (in dem Triebwerke) aus Gußeisen hergestellte Maschine besteht aus einem zur Aufnahme der Fällstücke bestimmten und auf vier Füßen montierten Tische M, der hinten den Vorschubmechanismus a, b, c, d, e und vorn den Schneiderahmen S trägt; dieser steht unten in einer Vertiefung und lehnt sich oben an zwei Stützen, die ihn mit zwei Schraubzwingen halten und ein Auswechseln ermöglichen. Die Drähte f sind in festen, unverrückbaren

Abständen voneinander angebracht, so daß für jede besondere Riegelsorte ein anderer Rahmen nötig ist. Zu jedem Rahmen gehört ein vor

Fig. 54. Riegelschneidemaschine mit kreuzweise laufenden Drähten.

der Druckplatte a befindlicher sogenannter Drückkopf b, ein starker Holzklotz, der kreuzweise mit Einschnitten versehen ist, die den Drähten des Rahmens entsprechen. Er hat den Zweck, das Fällstück gänzlich durch die Schneidedrähte des Rahmens hindurchzuschieben. Die einzelnen Drückköpfe werden, wie die Rahmen, gegeneinander aus-

gewechselt. Nach dem Schnitte liegen die fertigen Riegel auf dem Vordertische g.

Zu der gleichen Gattung der Riegelschneidemaschinen gehört die durch Fig. 54 dargestellte, ebenfalls von Aug. Krull konstruierte Maschine. Auch diese schneidet Fällstücke einer zulässigen Größe bis 380 mm Höhe und 380 mm Breite bei beliebiger Länge in fertige Riegel. Sie ist, wie die vorige, ganz aus Stahl, Schmiedeeisen und Gußeisen hergestellt und gleicht derselben auch im äußeren Aufbau. Der zur Aufnahme der Fällstücke bestimmte, auf vier Füßen montierte Tisch A trägt hinten den Vorschubmechanismus a, b, c, d, e und vorn den Schneiderahmen B. Während aber die vorbesprochene Maschine mit einzelnen Schneiderahmen versehen ist, bei denen die Drähte in unverrückbaren Abständen voneinander angebracht sind, hat diese nur einen Schneiderahmen, dessen sämtliche Drähte verschiebbar angeordnet sind, so daß sie auf jeden gewünschten Schnitt eingestellt werden können.

Das Umstellen des Rahmens von einer Riegelsorte auf die andere ist rasch und bequem zu bewerkstelligen. Zunächst wird der Rahmen aus der aufrechten Stellung (Fig. 54) in eine geneigte gebracht (Fig. 55), so daß auch der unteren Partie desselben gut beizukommen ist. Es geschieht dies dadurch, daß die beiden Steckstifte h, durch welche der Rahmen B mit dem Maschinentische A verbunden ist, herausgezogen werden und der nunmehr von dem Tische losgelöste, in den beiden Zapfen k drehbar gelagerte Rahmen nach vorn übergekippt wird. Sodann werden die beim Schneiden straff angespannten Drähte derart entspannt, daß sie sämtlich schlaff und verschiebbar werden. Es geschieht dies mit Hilfe einer besonderen Vorrichtung<sup>1)</sup> dadurch, daß die mittels zweier Zapfen in dem Gestell des Rahmens schwingbare Schiene o einen Winkel n trägt, auf welchen die ebenfalls am Rahmengestell gelagerte und mit dem Handrad C versehene Spannschraube r wirkt.

Durch Zurückdrehen der Spannschraube wird die Schiene o entlastet und nach innen gelegt, so daß sich ihr Abstand von der gegenüberliegenden Schiene verringert. Dadurch werden aber gleichzeitig die sämtlichen Drähte f, die an den von der Schiene o getragenen Kloben i befestigt sind, entspannt, so daß jetzt die Kloben i auf der Schiene o seitlich verschiebbar werden. Die vierkantigen, hölzernen Maßstäbe p, auf denen die Drahtabstände in verschiedener Weise durch Einschnitte markiert sind, werden nunmehr so gekantet, daß die Einschnitte des gewünschten Riegelschnittes obenauf liegen und die einzelnen Drähte nach Verschiebung der Kloben i in diese Einschnitte hineingelegt werden können. Alsdann wird die Spannschraube r mittels des Handrades C wieder festgeschraubt, wobei die Schiene o und zugleich die Drähte f einfach und rasch wieder angespannt werden. Man verstellt auf diese Weise erst die eine Reihe der Drähte und dann die andere.

<sup>1)</sup> DRP. 89245 u. 140244.

Wenn die Drähte beider Reihen, der horizontalen wie der vertikalen, eingestellt sind, wird der Schneiderahmen B wieder hochgekippt und mittels der Steckstifte h mit dem Maschinengestell verbunden. Die Maschine ist alsdann wieder betriebsfertig. Die geschilderten Manipulationen bewerkstelligen sich bequem und rasch, so daß bei einiger Übung höchstens 2—3 Minuten für die Umstellung des Rahmens von einem Riegelschnitt auf den anderen erforderlich sind. Selbstverständlich ist es möglich, die Drähte je nach Erfordernis straffer oder weniger straff anzuspinnen, und zwar kann diese Regulierung der Spannung

Fig. 55. Schneiderahmen, gekippt.

während des Betriebes, also auch beim Schneiden selber, geschehen. Es leuchtet ein, daß dies von großer praktischer Bedeutung ist, da die eine Seifensorte eine etwas straffere, die andere eine etwas schwächere Spannung verlangt.

Die Firma Aug. Krull bezeichnet diesen verstellbaren Schneiderahmen als „verstellbaren Universalrahmen mit Patent-Drahtspann-Vorrichtung“. Wo also im Folgenden diese Bezeichnung gebraucht wird, handelt es sich immer um verstellbare Rahmen dieser besonderen Gattung.

Auch bei diesen Riegelschneidemaschinen mit verstellbarem Universalrahmen ist jedoch für jede Riegelsorte ein besonderer Drückkopf nötig, da es bis heute nicht gelungen ist, auch einen für alle Zwecke geeigneten, verstellbaren Drückkopf herzustellen. Der von Krull konstruierte

Universal-Drückkopf<sup>1)</sup> kann jedenfalls nicht als zweckdienlich empfohlen werden, wenn auch zugegeben werden soll, daß er für Einzelfälle, insonderheit bei der Verarbeitung sehr harter Seifen, wohl verwendbar ist. Seine Konstruktion ist im wesentlichen aus Fig. 56 ersichtlich.

Erwähnt sei schließlich, daß zu jeder Riegelschneidemaschine eine sogenannte „Garnitur Maßstäbe“ gehört, welche alle Schnitteinteilungen von 20—100 mm, von Millimeter zu Millimeter steigend, enthält. Diese Maßstäbe dienen, wie schon früher gesagt, zur Markierung des richtigen Abstandes der Drähte voneinander und sind für diesen Zweck mit Einschnitten versehen, in welche die Drähte hineingelegt werden; sie sind vierkantig, aus Holz hergestellt und tragen auf jeder der vier Seiten eine andere Einteilung.

Die Schneidemaschinen mit kreuzweise laufenden Drähten, die also mit einem Schnitt sofort fertige Riegel liefern, haben den Nachteil, daß sie ziemlich viel Abschnitt (Abfall) an guter Seife ergeben. Im Gegensatz hierzu zeigen die Riegelschneidemaschinen des zweiten Systems, bei welchen die Schneidedrähte in ein und derselben Richtung verlaufen, diesen Mangel nicht, da sie zunächst nur Platten schneiden und erst diese wieder in Riegel zerlegen. Die durch Fig. 57 dargestellte Riegelschneidemaschine (Aug. Krull) schneidet Fällstücke einer zu-

Fig. 56.  
Universal-Drückkopf von Aug. Krull.

lässigen Größe von 400 mm Höhe, bei beliebiger Breite bis 1000 mm (meist Formenbreite) und beliebiger Länge (Riegellänge). Sie arbeitet nach beiden Seiten und hat auf jeder Seite einen mit vertikal laufenden Drähten bespannten, verstellbaren Universalrahmen mit Patent-Drahtspann-Vorrichtung. Der zur Aufnahme des Fällstückes dienende, auf vier starken Füßen montierte Tisch trägt in der Mitte den Vorschubmechanismus a, b, c, d, an welchem der Drückkopf angebracht ist. An der linken Seite des Tisches befindet sich der Universalrahmen A, an der rechten Seite der Universalrahmen B; h sind die Steckstifte, mit welchen die in den Zapfen k drehbaren Rahmen befestigt sind. Die Drähte f, an den Kloben i befindlich, sind auf der Schiene o verschiebbar; r sind die Spannschrauben, n die Winkelhebel und C die Handräder für die Drahtspann-Vorrichtung.

Das zu schneidende Fällstück wird auf die linke Seite D des Maschinentisches vor den Drückkopf E gelegt und mit dem Vorschub-

<sup>1)</sup> DRP. 88367 u. Österr. Pat. 46/1454



mechanismus durch den links befindlichen Rahmen A geschoben. Auf diese Weise wird das Fällstück zunächst in Platten zerlegt, welche

Fig. 57. Riegele Schneidemaschine mit vertikal laufenden Drähten.

nach dem Schnitte hochkant nebeneinander auf dem Vordertische g stehen. Von hier werden sie weggenommen, um auf die nunmehr frei gewordene andere Seite F des Maschinentisches flach aufeinander vor

den Drückkopf G, zu beiden Seiten des in der Mitte angebrachten Führungsbrettes, gelegt zu werden. In dieser Lage werden die Platten alsdann durch den rechts befindlichen Rahmen B geschoben, so daß sie nach dem Schnitte als Riegel auf dem Vordertische m liegen. Während dieses zweiten Schnittes ist die linke Seite D des Maschinentisches für die Aufnahme eines neuen Fällstückes wieder frei geworden.

Fig. 58 zeigt, wie die beiden Rahmen zwecks Umstellens der Drähte in der bereits geschilderten Weise in die geneigte Lage gebracht sind.

Bei diesem Maschinentyp ist nun die Möglichkeit gegeben, auch den Drückkopf (E bzw. G) in einfacher Weise verstellbar zu gestalten. Er besteht aus einer Anzahl eiserner Platten y, die an dem Vorschubschlitten d aufgehängt und seitlich verschiebbar sind, so daß sie in beliebige Entfernung voneinander gebracht und nach den Schneiddrähten eingestellt werden können; durch je eine Schraube z werden die Platten an der betreffenden Stelle festgeklemmt.

Vielfach werden die vorbeschriebenen Maschinen, die gewöhnlich durch eine Handkurbel betätigt werden, auch mit Riemenantrieb aus gestattet, wie aus Fig. 59 ersichtlich ist.

Die Anordnung des Riemenantriebes (durch 2 Festscheiben und 1 Losscheibe) ist dann in der Regel so getroffen, daß die Maschine selbsttätig eine zweimalige Ausrückung behufs Stillstehens ausführt, das eine Mal nach ausgeführtem Schnitte, das andere Mal nach stattgehabtem Rücklauf, daß jedoch die Einrückung der Maschine zum Arbeiten von Hand mit Hilfe eines Hebels geschehen muß. Als eine große Verbesserung des Bestehenden ist diese Einrichtung jedoch nicht anzusprechen, da das Schneiden selbst keinen großen Kraftaufwand erfordert, die zeitraubende und anstrengende Arbeit des Ein- und Ablegens der Seife aber nicht vermindert wird.

Die letztbeschriebenen Maschinen sind naturgemäß auch zum Zerschneiden der Riegel in Stücke sehr gut geeignet, sofern die Riegel quer durch die Drähte geschoben werden; in neuerer Zeit werden daher vielfach die mit den sogenannten „Seifenkühlmaschinen“ hergestellten Riegelstränge auf diese Weise zu Stücken verarbeitet.

Eine gewisse Unvollkommenheit, die den vorbesprochenen Riegelschneidemaschinen anhaftet, besteht nun aber in dem Umstande, daß die durch den ersten Schnitt aus dem Fällstück gewonnenen Platten umgepackt werden müssen, um dann erst mittels des ergänzenden zweiten Schnittes weiter in Riegel zerlegt zu werden.

Diese Unvollkommenheit hat daher Veranlassung gegeben zur Konstruktion einer durch Fig. 60 dargestellten Schneidemaschine zur Herstellung von Riegeln ohne Umpacken. Dieselbe schneidet ebenfalls Fällstücke einer zulässigen Größe von 400 mm Höhe und beliebiger Breite bis 1000 mm (meist Formenbreite), die Riegellänge ist bei ihr jedoch auf ein Maximalmaß von 400 mm beschränkt.

Die Maschine besteht aus zwei auf starken Füßen montierten Schneidetischen A und B, welche in einer Ebene liegen und miteinander fest verbunden sind. Der Schneidetisch A, welcher zur Aufnahme des Fällstückes dient, trägt links den Vorschubmechanismus C

Fig. 58. Riegelschneidemaschine mit zwei Rahmen (beruntergekippt).

**Fig. 50. Riegelschneidemaschine für Kraftbetrieb.**

**Fig. 60. Schneidemaschine zur Herstellung von Riegeln ohne Umpacken**

mit dem verstellbaren Universal-Drückkopf D und rechts den verstellbaren Universalrahmen E; die Drähte i dieses Rahmens laufen horizontal. Der Schneidetisch B ist im rechten Winkel zum Schneidetische A angeordnet und trägt auf der einen Seite den Vorschubmechanismus G mit dem verstellbaren Universal-Drückkopf H und auf der anderen Seite den verstellbaren Universalrahmen K; die Drähte o dieses Rahmens laufen vertikal.

Das auf dem Schneidetisch A liegende Fällstück wird nun durch den Vorschubmechanismus C mittels des Drückkopfes D durch den Schneiderahmen E hindurchgeschoben und durch die Drähte i in Platten zerlegt, die sich, nach dem Schnitte aufeinanderliegend, auf dem Schneidetische B quer vor dem Drückkopf H befinden. In dieser Lage werden die Platten, ohne auch nur mit der Hand berührt zu werden, mittels des Vorschubmechanismus G durch den Schneiderahmen K hindurchgeschoben und auf diese Weise durch die Drähte o in Riegel zerlegt, welche nach dem Schnitte auf dem Vordertische F liegen.

Der ganze Vorgang dauert 2—3 Minuten und stellt an die Aufmerksamkeit und Geschicklichkeit der Arbeiter keinerlei Anforderung. Die Maschine ist daher außerordentlich leistungsfähig und wird von größeren und mittleren Betrieben viel gekauft.

Die vorstehend beschriebenen Grundtypen der Riegelschneidemaschinen unterliegen selbstverständlicherweise vielfachen Abänderungen besonders dann, wenn sie speziellen Verhältnissen anzupassen sind. Bei der Verarbeitung von Oberschalseifen u.dgl., also da, wo es sich darum handelt, einzelne Platten oder niedrige Fällstücke vertikal zu zerteilen, werden beispielsweise Maschinen mit entsprechend niedrigen Rahmen verwendet, wie aus Fig. 61 ersichtlich ist. In der Regel sind diese Maschinen auch mit einer horizontalen Hobelvorrichtung E ausgestattet, die den Zweck hat, einerseits dem Fällstück beim Schneiden die notwendige Führung zu geben, andererseits den Abfall zu vermindern. Der Hobelapparat selbst besteht im wesentlichen aus vier, ein Rechteck bildenden Messern und ist so eingerichtet, daß die Messer mittels Schraubenspindel auf das genaueste nach der Fällstückgröße eingestellt werden können.

Auch die durch Fig. 62 dargestellte, für Kraftbetrieb (Riemenbetrieb) eingerichtete Seifenschneidemaschine verarbeitet Platten einer Maximalgröße von nur 100 mm Höhe bei 600 mm Breite und 400 mm Länge. Der mit vertikal laufenden Drähten bespannte Rahmen A ist zum Herausnehmen eingerichtet, die Drähte sind verstellbar. Die Seife wird auf den Tisch B vor den Vorschubkörper C gelegt und durch den mittels Kurbelwelle D in Bewegung gesetzten Hebel E vorangeschoben. Ihrer großen Leistungsfähigkeit wegen ist die Maschine namentlich größeren Fabriken zu empfehlen.

Schließlich möge noch eine, gleichfalls für größere Betriebe konstruierte Schneidemaschine Erwähnung finden, die durch Fig. 63 dargestellt ist. Diese vermag einen ganzen, auf dem Boden der Seifenform stehenden Formblock mit einem Schnitt in horizontale Platten zu zerlegen. Die Formblöcke sind in der Regel bei einem Gewicht von



Fig. 61. Riegelachneidemaschine mit Hobelapparat für niedrige Falletücke und Oberschalaseifen.

500—600 kg 1000—1200 mm hoch, 320—360 mm breit und 1200 bis 1500 mm lang; die Maschine ist daher in Anbetracht dieser Größenverhältnisse so konstruiert, daß sie an den Formblock herangefahren werden kann, ohne daß dieser selbst bewegt wird. Sie besteht aus einem auf vier Rädern laufenden, starken, eisernen Gestelle A, an dem ein Führungsrahmen B mittels vier Klammern rasch und einfach derart befestigt werden kann, daß er den ganzen Formblock einschließt. Auf der gegenüberliegenden Seite ruht dieser Rahmen auf dem Fuße C, der als Stellschraube ausgebildet ist und, je nach der Höhe des Formbodens D, höher oder niedriger gestellt werden kann. Der Führungs-

Fig. 62. Riegelschneidemaschine für Kraftbetrieb.

rahmen selbst dient zur Aufnahme des eigentlichen Schneiderrahmens E, der als Universalrahmen ausgebildet und mit horizontal laufenden Drähten i bespannt ist.

Dieser Schneiderahmen ist so eingerichtet, daß er auf dem Führungsrahmen B mit Hilfe der in entsprechender Weise angeordneten Ketten c über den ganzen Seifenblock vorangezogen werden kann. Die Ketten wickeln sich alsdann auf beiden Seiten gleichmäßig auf zwei Rollen e auf, die durch die Handkurbel d mittels Zahnradübersetzung in Bewegungen gesetzt werden.

Während nun der Schneiderahmen auf diese Weise auf dem Führungsrahmen entlang läuft, durchschneiden die Drähte den Formblock und zerlegen ihn in Platten, deren Stärke den jeweiligen Zwischenräumen der Schneidedrähte entspricht. Nach vollzogenem Schnitte

wird die Maschine in ihre drei Hauptbestandteile A, B und E zerlegt und auf diese Weise von dem Formblock wieder abgenommen.

In ähnlicher Weise arbeitet auch die in Fig. 64 dargestellte Blockschneidemaschine der Firma Aug. Krull in Helmstedt, die besonders da empfohlen werden kann, wo eine Seifenkühlmaschine nicht vorhanden ist, bzw. wo viel Eschweger- oder Mottled-Seifen hergestellt werden, für die sich Kühlmaschinen nur schlecht verwenden lassen. Sie ist gegenüber der vorstehend beschriebenen Formblock-Schneidemaschine bedeutend verbessert, wird in jeder gewünschten Größe ausgeführt und arbeitet in ähnlicher Weise; ihre Handhabung ist jedoch

Fig. 63. Formblock-Schneidemaschine.

bequemer, da der zu bearbeitende Seifenblock in dieselbe hinein- und nach dem Schnitt wieder hinausgeschoben wird, so daß sich also eine jeweilige Zerlegung der für Kraftbetrieb eingerichteten Maschine in ihre Einzelteile erübrigt.

Für den Betrieb werden zunächst lediglich die verstellbaren Drähte des Schneiderahmens und ihnen entsprechend die in der Tür befindlichen Druckköpfe auf das gewünschte Maß eingestellt. Alsdann wird die Tür der Maschine geöffnet und der nach Fortnahme der Seiten- und Kopfteile der Formen auf dem fahrbaren Formboden befindliche Formblock in die Maschine hineingefahren. Die Tür wird geschlossen und das Triebwerk in Gang gesetzt. Der Schnitt erfolgt durch Kraftübertragung auf die beiderseits gelagerten Spindeln, die den Vorschub des Schneiderahmens bewerkstelligen.

Ist der Block der ganzen Länge nach durchschnitten, so rückt die Maschine selbständig aus, so daß der in Platten zerlegte Seifenblock wieder hinausgefahren und in gewohnter Weise weiter in Riegel bzw.

Fig. 64. Blockschneidemaschine.

Stücke zerschnitten werden kann. Alsdann läßt man den Rahmen bis zum ursprünglichen Stande zurücklaufen, worauf der Apparat für die Zerlegung eines neuen Blockes betriebsfertig ist.

Als Ergänzung zu den beiden letztbesprochenen Maschinen muß selbstverständlich eine zweite Maschine zur Verfügung stehen, die die erhaltenen Platten in Riegel, gegebenenfalls auch sogleich in Stücke

zerschneidet. Zu empfehlen ist für diesen Zweck insonderheit die durch Fig. 65 dargestellte Maschine, die in folgender Weise bedient wird.

Die Seifenplatten werden der Länge nach quer vor den ersten Rahmen A gelegt, der mit senkrechten Drähten *i* bespannt ist, und mittels des durch Kurbel B angetriebenen Vorschubmechanismus (mit Drückkopf C davor) durch die Drähte geschoben. Die Platten liegen nunmehr in Riegel zerschnitten auf dem Tische D, und zwar vor dem zweiten Rahmen E. Auch dieser ist mit senkrechten Drähten *o* bespannt, die die mittels des durch Kurbel F angetriebenen Vorschubes (mit Drückkopf G davor) durch den Rahmen E hindurchgeschobenen Riegel ihrer-

Fig. 65. Schneidemaschine zur Verarbeitung von Einzelplatten.

seits in fertige Stücke zerteilen. Diese letzteren laufen alsdann auf einen in der Verlängerung des Maschinentisches D befindlichen, auf der Figur nicht angebrachten Tisch auf, von dem aus sie zur Weiterverarbeitung abgenommen werden.

Die Schnittgröße ist 1200—1500 mm Länge bei 320—360 mm Breite, der Plattengröße entsprechend, die Höhe meist 80—100 mm, selten mehr, da für gewöhnlich immer nur eine Platte zur Verarbeitung gelangt.

**Das Zerschneiden der Riegel in Stücke.** Um die Riegel in Stücke (Waschstücke) zu zerlegen, bedient man sich der Stückenschneidemaschinen, deren Schneiderahmen zum Unterschied von den Riegelschneidemaschinen nur vertikal gespannte Drähte haben, wie aus Fig. 66 ersichtlich ist.

**Fig. 66. Stückenschneidemaschine zur Verarbeitung von Riegeln.**



Die Riegel werden in entsprechender Anzahl neben- und aufeinander der Quere nach auf den Maschinentisch a gegen die Rückwand b gelegt; die Breite des Tisches ist der Länge der Riegel angepaßt (für gewöhnlich 600 mm), während die Länge 800 mm und die Schnitthöhe 400 mm beträgt. Es kann also eine ziemlich große Anzahl von Riegeln auf einmal eingelegt und verarbeitet werden. Mittels des Vorschubmechanismus B werden die Riegel durch den Rahmen A, der die Drähte i trägt, hindurchgeschoben, so daß nach dem Schnitte die Riegel als fertige Stücke auf dem Vordertische g liegen.

Der Rahmen ist ein verstellbarer Universalrahmen mit Drahtspannvorrichtung; s sind die Kloben für die Drähte, d die Handräder und e die Winkelhebel; f sind die Stifte zum Befestigen des Rahmens, der in

Fig. 67. Stückenschneidemaschine zur Verarbeitung von Platten in Riegel und geprägte Stücke.

den Zapfen c drehbar gelagert ist. Auch der Drückkopf C ist beliebig verstellbar, o sind die einzelnen Druckplatten. Die Maschine kann mit Hilfe des Universalmaßstabes für jede beliebige Stückenlänge eingestellt werden. Die Rückwand b schließlich ist ebenfalls verschiebbar angeordnet, so daß auf diese Weise der Abschnitt vor dem Kopf der Riegel reguliert werden kann.

In Fabriken, die über die später behandelten Plattenkühlmaschinen verfügen, findet man vielfach auch Schneidemaschinen, die die erzeugten Platten zunächst in Riegel und diese dann sofort wieder in Stücke zerteilen und evtl. diese gleichzeitig auch mit Prägung (Stempel) versehen. Wie aus Fig. 67 ersichtlich ist, beruhen diese Maschinen auf demselben Prinzip, das auch für die Konstruktion der durch Fig. 60 dargestellten Maschine maßgebend war.

Der Tisch A dient zur Aufnahme der Seifenplatte, die gut an der Rückwand B anliegen muß. Die Breite und Länge des Tisches sind den

entsprechenden Plattendimensionen angepaßt. Der Vorschubschlitten C mit dem verstellbaren Druckkopf D schiebt die Platten durch den Rahmen E hindurch. Auf diese Weise entstehen aus der breiten Platte Riegel, die nunmehr quer durch die senkrecht verlaufenden Drähte des Universalrahmens H und hierbei gleichzeitig unter der über der Seifenplatte angebrachten Prägwalze hindurchgeschoben werden. Nach dem

Fig. 68. Stückenschneidemaschine vor dem Schnitt.

Passieren liegt dann die zu fertigen Stücken aufgeteilte und einseitig geprägte Platte zur Abnahme bereit.

Beide Rahmen sowohl wie beide Druckköpfe können beliebig eingestellt werden.

Für mittlere bzw. kleinere Fabriken sind jedoch diese vornehmlich für eine Massenproduktion eingerichteten Maschinen weniger geeignet. Hier empfiehlt sich vielmehr eine Maschine, wie sie etwa in Fig. 68 und 69 dargestellt ist.

Sie besteht aus einem zur Aufnahme der Seifenriegel bestimmten und mit Rückwand f versehenen Tische a, welcher mit einer Anzahl

Fig. 69. Kombinierte Riegel- und Stückenschneidemaschine.

Riegel, etwa 50 kg, der Länge nach vollgepackt wird. Vor dem Tische befindet sich ein eiserner Rahmen d, der durch ein Triebwerk mittels der Kurbel i in den Führungen n vertikal beweglich ist und einen horizontalen Schneidedraht o trägt. Unter diesem werden bei gehobener

Stellung des Schneiderahmens d mit Hilfe der durch Kurbel h betätigten Druckplatte g die auf dem Tische a liegenden Riegel in gewünschter Länge vorgeschoben. Dann wird durch Kurbel i der Rahmen abwärts bewegt und der Schneidedraht o auf diese Weise durch die Riegel gezogen, so daß die Köpfe derselben als Stücke abgeschnitten werden. Diese werden fortgenommen, der Rahmen wieder aufwärts bewegt und die Riegel um die entsprechende Länge vorgeschoben, worauf wiederum ein Schnitt erfolgt.

Um für die Stückenlänge eine durchaus sichere, aber auch absolut genaue und beliebig einstellbare Markierung zu haben, ist vor dem Rahmen das sogenannte Maßbrett b angebracht. Dieses ist eine ebene, mit einer Anzahl Zinken versehene eiserne Platte, die sich gleichzeitig mit dem Schneiderahmen durch die Mitnehmer p auf- und abwärts bewegt und den Seifenriegeln einen genauen Anschlag bietet, ohne jedoch die Abnahme der Stücke selbst vom Tische zu hindern, da sie nach dem Durchschneiden der Seifenriegel ebenfalls unter die Oberfläche des Vordertisches zurückgeht. Dieses Maßbrett ist außerdem durch die mittels des Kurbelrades c bewegte Spindel e horizontal verschiebbar, so daß seine Entfernung vom Schneiderahmen d, und damit die Stückenlänge, absolut genau eingestellt werden kann. Um das Hindurchtreten der Maßbrettzinken zu gestatten, ist der Vordertisch l der Maschine durchbrochen. Durch einen aus dem Trieb r, dem Zahnradsegment m und dem Hebelarme s, auf welchem das Gewicht k angebracht ist, bestehenden Hebel schließlich ist das Gewicht des Rahmens d und des Maßbrettes b so entlastet, daß die Handhabung der Handkurbel i nur geringe Kraft erfordert.

Die Maschine ist sehr leistungsfähig, liefert vollkommen genaue Stücke und ist eingerichtet auf eine Schnittgröße von 270 mm Breite und 300 mm Höhe bei beliebiger Riegellänge.

Fig. 69 zeigt eine kombinierte Riegel- und Stückenschneidemaschine mit einer neuen Patent-Drahtspann-Vorrichtung (DRP der Firma Aug. Krull, Helmstedt), welche sehr praktisch und namentlich für Fabriken kleineren Umfanges empfehlenswert ist. Die Arbeitsweise ist aus der Abbildung leicht zu ersehen.

Fig. 70 zeigt eine äußerst praktisch konstruierte kontinuierlich arbeitende Stückenschneidemaschine. Dieselbe besitzt ebenfalls eine sehr bedeutende Leistungsfähigkeit und ist namentlich für größere Betriebe sehr empfehlenswert. Sie wird von der Firma Weber und Seeländer in den Handel gebracht und ist dieser Firma durch D.R.G.M. geschützt.

Von wesentlichem Vorteil ist es, daß diese Maschine ununterbrochen zu arbeiten vermag, während die bisher für Riemenbetrieb gebauten Schneidemaschinen nach jedesmaligem Schnitt wieder ausgerückt werden mußten. Die Bedienung ist die denkbar einfachste, da nach Inbetriebsetzung lediglich die Seifenriegel auf den Schneidetisch zu legen sind, und alles weitere dann von der Maschine selbst erledigt wird. Da der Schneidetisch Seitenwände nicht besitzt, kann das Auflegen der Riegel sowohl von der rechten wie von der linken Seite aus erfolgen.

Zur Herstellung der Maschine werden nur beste Materialien verwendet, so daß die Ausführung sehr solide und zweckentsprechend

Fig. 70. Kontinuierlich arbeitende Stückerneidemaschine für Kraftbetrieb.

kräftig ist. Die Tischplatte besteht aus gutem Kiefernholz und wird auf Wunsch auch mit Zinkblechbelag geliefert. Weiter ist ein verstellbarer Universalrahmen vorgesehen, so daß man jeden gewünschten

Schnitt ausführen kann. Ist die Zahl der auszuführenden Schnittgrößen eine sehr begrenzte, so ist es jedoch vorteilhafter, für jeden Schnitt einen besonderen Einsetzrahmen zu beschaffen.

Die Maschine ist ferner mit je einer Fest- und Losscheibe, sowie einem Riemenaustrücker versehen. Der Druckkopf wird von einer unterhalb des Schneidetisches arbeitenden Kette geführt.

Die Arbeitsweise der Maschine ist derart, daß der periodisch arbeitende Vorbringer nach Inbetriebsetzung auf dem Schneidetisch erscheint, die darauf gelegten Seifenriegel erfaßt und diese dann durch den Schneiderahmen drückt. Danach verschwindet der Vorbringer

Fig. 71. Kleine Stückenschneidemaschine für Fußbetrieb.

durch einen vor dem Schneiderahmen befindlichen Schlitz und gleitet unter der Tischplatte entlang, um alsdann am hinteren Ende des Tisches wieder zu erscheinen, und die während dieser Zeit neu aufgelegten Seifenriegel in gleicher Weise vorzuschieben. Die geschnittenen Stücke gelangen auf einen vor dem Schneiderahmen befindlichen Aufnahmetisch, an dessen Stelle auch ein leicht abnehmbares Transportband angeordnet werden kann.

Fig. 71 und 72 zeigen noch zwei kleinere Schneidemaschinen, von denen die erstere für Fußbetrieb, aber nach dem Prinzip der vorhergesprochenen Maschinen konstruiert ist. Sie ist eingerichtet auf eine Schnittgröße von 160 mm Breite und 105 mm Höhe bei beliebiger Riegellänge. Der Schneiderahmen b mit Schneidedraht i wird durch die Stange c nach unten gezogen und durch das an dem Ende des Hebels d



befestigte Gewicht *e* nach dem Schnitte wieder nach oben gehoben; *f* ist das Trittbrett, *g* der Tisch zur Aufnahme der Riegel. Der Anschlag (Maßbrett) *a* kann mittels eines Spindelmechanismus durch das Hand-

Fig. 72. Kleine Stückenschneidemaschine für Handbetrieb.

rad *h* in jede gewünschte Entfernung vom Schneidedrahte gebracht werden, verbleibt jedoch auch nach dem Schnitte auf seinem Platze.




Fig. 73. Kleine Stückenschneidemaschine für den Handverkauf.

Bei der durch Fig. 72 dargestellten Schneidemaschine ist im Gegensatz zu der vorigen der Schneidedraht *i* an dem Rahmen *a* vertikal befestigt. Sie ist daher nicht nur für die Herstellung von Gebrauchs-

stücken, sondern auch zum Schneiden von Tafeln aus Fällstücken bzw. von Riegeln aus Tafeln geeignet. Der Schnitt wird dadurch ausgeführt, daß der in den Führungen *f* genau geführte Rahmen in horizontaler Richtung über die Seife fortgezogen oder auch geschoben wird. Die Maschine ist für eine Schnittgröße von 270 mm Breite und 190 mm Höhe bei beliebiger Riegellänge eingerichtet.

Schließlich möge der Vollständigkeit halber noch die nachfolgende, durch Fig. 73 dargestellte, kleine Maschine Erwähnung finden, die vielfach beim Handverkauf verwandt und gewöhnlich für eine Schnittgröße von 80 mm Breite und 60 mm Höhe (Riegellänge beliebig) angefertigt wird. Der aus Holz hergestellte Tisch *a* dient zur Aufnahme der Riegel, *b* ist der Schneiderahmen mit Schneidedraht *c*; *d* der in einem Schlitz geführte, beliebig einstellbare Anschlag, der durch die Schraube *e* befestigt wird.

### Egalisier- und Hobelmaschinen.

Ungleiche oder zu starke Riegel werden vielfach mit Hilfe besonderer Hobelmaschinen egalisiert. Hierdurch wird gleichzeitig ein besseres Aussehen erzielt, indem der „Fluß“ kräftiger hervortritt, andererseits wird die Oberfläche der Riegel eine dichtere, so daß dieselben

Fig. 74. Handhobel.

infolge einer verminderten Wasserverdunstung beim Lagern weniger an Gewicht verlieren als unbehandelte Riegel.

Die einfachsten Apparate dieser Art sind die Horizontal- oder Handhobel, deren Konstruktion und Handhabung aus Fig. 74 ersichtlich ist. Sie bestehen im wesentlichen aus einem etwa 1 m langen und 150 mm breiten, festliegenden Hobel, dessen ebene Bahn nach oben gekehrt und dessen Messer der Stärke des abzuhobelnden Spanes entsprechend eingestellt wird. Es gehört jedoch eine gewisse Übung und Geschicklichkeit dazu, mit diesen Apparaten eine genaue Hobelfläche zu erzielen. Auch ist es kaum möglich, jeweils genau gleich starke Riegel stets

gleicher Dimensionen zu erhalten. Da diese Handhobel zudem wenig leistungsfähig sind, ist man zu der Verwendung von Hobelmaschinen übergegangen, die bei großer Leistungsfähigkeit für die Herstellung

Fig. 76. Plattenhobelmaschine für Kraftbetrieb mit Einrichtung zum gleichzeitigen Teilen und Prägen der Seifenplatten.

eines stets gleichmäßigen Fabrikates jedweder Riegeldimensionen Gewähr leisten.

Die Riegelhobelmaschinen sind im wesentlichen so eingerichtet, daß der ungehobelte Riegel durch vier Messer, welche ein Rechteck bilden, hindurchgeschoben und so auf allen vier Flächen zugleich gehobelt und rechtwinklig bearbeitet wird; die Messer selbst sind so angeordnet, daß sie durch einen Spindelmechanismus zu jedem beliebigen

Rechteck, der in Betracht kommenden Riegelgröße entsprechend, formiert werden können.

Zeitweilig findet man diese Maschinen auch kombiniert mit einer Stückenschneidemaschine. Die Riegel werden hier nach dem Passieren der Hobelmesser durch einen mit verstellbaren Drähten versehenen Teilrahmen hindurchgeschoben und können dann sogleich als fertige Gebrauchsstücke von der Tischfläche abgenommen werden. Je nach Wunsch kann die Maschine aber auch durch Ausschaltung des Teilrahmens lediglich zum Hobeln der Riegel, sowie bei Ausschaltung des Hobelmechanismus lediglich zum Zerschneiden der Riegel benutzt werden. Die größte zulässige Riegellänge beträgt 500 mm, die Riegelbreite 40—110 mm, die Riegelhöhe 20—110 mm. Die Länge der erzielbaren Teilstücke ist nach unten mit 50 mm begrenzt.

Um die Seifenstücke obenauf mit einem Stempel (Fabrikmarke, Firma, Bezeichnung der Seifensorte, Name des Kunden usw.) zu versehen, hat man die Maschine vielfach auch durch einen automatisch funktionierenden Prägeapparat vervollständigt, der die mühselige und ungenaue Stempelung von Hand entbehrlich macht.

Fig. 75 zeigt eine solche Maschine, die in einem Arbeitsgange fertig gehobelte, geschnittene und geprägte Stücke liefert. Das Prägen geschieht mittels einer Walze, auf der sich das Negativ der in die Seifenstücke einzupressenden Stempel befindet, so daß also die Schrift gewissermaßen auf die Seife abgewickelt wird.

### Die Pressen.

Obwohl es bei der Herstellung von Feinseifen seit langem üblich ist, die Einzelstücke durch Pressung mit einer Prägung zu versehen, hat sich dieser Brauch in der Hausseifenindustrie erst in den letzten Jahrzehnten entwickelt, hauptsächlich aus dem Bestreben der Fabrikanten heraus, sich durch die besondere Aufmachung ihrer Erzeugnisse als Markenartikel ei-

Fig. 76. Exzenter-Schlagpresse.

nen festen Konsumentenkreis zu schaffen. Es werden daher heute Hausseifen sowohl in Riegeln als in Einzelstücken in gepreßter bzw. geprägter Form hergestellt. Die meisten Fabriken benutzen hierzu besondere Pressen, die man je nach ihrer Arbeitsweise als Schlagpressen, Spindelpressen und Kurbelpressen bezeichnet.

Mit den Schlagpressen wird auf die zu pressende Seife ein kurzer aber kräftiger Schlag ausgeführt, so daß sich dieselben dann empfehlen, wenn es sich darum handelt, Stücke von bereits fertiger Form lediglich mit einer oberflächlichen Prägung zu versehen. Spindel- und Kurbelpressen sind jedoch im Gegensatz hierzu dann am Platze, wenn durch einen allmählich wirkenden, starken Druck zugleich mit der Prägung

Fig. 77. Fußtritt-Pendel-Schlagpresse.

auch eine Formveränderung bewirkt werden soll, und wenn insonderheit ausgetrocknete, harte Seifen mit feinen oder tiefen Gravierungen zu versehen sind.

Die Schlagpressen werden mit Hand-, Fuß- und Kraftantrieb gebaut.

Fig. 76 zeigt eine Exzenter-Schlagpresse für Handbetrieb und Fig. 77 eine Fußtritt-Pendelschlagpresse. Insonderheit die letztgenannte ist außerordentlich leistungsfähig, da beide Hände des Pressers für das Einlegen und Fortnehmen der Preßstücke frei bleiben.

Die Bedienung arbeitet in sitzender Stellung und hat nur ein hängendes Pendel mit dem Fuß in Bewegung zu setzen, wodurch die Stücke ausgeprägt und selbsttätig aus dem Kasten herausgehoben werden.

Fig. 78 zeigt eine Pendelschlagpresse für Kraftbetrieb. Dieselbe wird von der Firma Wilhelm Straßburg, Berlin gebaut und ist äußerst leistungsfähig. Der Antrieb derselben erfolgt durch Friktion. Der Preßstempel wird durch einen ganz leichten Fußdruck auf einen Hebel in Tätigkeit gesetzt. Unfälle sind bei dieser, wie auch

Fig. 78. Pendelschlagpresse für Kraftbetrieb.

bei der vorbesprochenen Pendelpresse (Fig. 77) gänzlich ausgeschlossen, da die Hände der Arbeitenden während des Stempelniederganges die Sicherheitshobel bedienen müssen, weshalb von der Berufsgenossenschaft auf diese Preßvorrichtung besonders aufmerksam gemacht wird.

Die Spindelpressen sind sowohl für Hand- als auch für Kraftbetrieb geeignet. Fig. 79a und b stellen Handspindelpressen dar, während Fig. 80 eine für Kraftbetrieb eingerichtete Friktionsspindelpresse wiedergibt.

Die beiden erstgenannten sind mit automatischer Arretierung versehen, welche den Zweck hat, die Spindel in ihrer Höchststellung fest-



zuhalten, damit sie nicht von selbst heruntergehen kann und hierdurch bedingte Fingerquetschungen u. dgl. vermieden werden. Soll die Spindel nach unten gedreht werden, so ist die Arretierung (Sicherung) vorher mit der Hand auszulösen.

Der Friktionsbetrieb bei der in Fig. 80 dargestellten Friktionsspindelpresse für Kraftbetrieb geschieht in folgender Weise:

Die Antriebswelle A trägt zwei Friktionsscheiben B, deren Innenkanten einige Millimeter weiter voneinander entfernt sind, als der

Fig. 79 b. Handspindelpresse.

Fig. 79 a. Handspindelpresse.

Durchmesser des Schwungrades C beträgt. Durch Treten auf den Fußhebel D wird vermittle eines Gestänges E die Antriebswelle A in ihrer Längsrichtung um so weit verschoben, daß die eine der rotierenden Friktionsscheiben B den mit Leder überzogenen Kranz des Schwungrades C berührt und durch die Reibung zwischen Scheibe und Schwungradkranz die Drehung des Schwungrades und damit das Heruntergehen der Spindel F und des Preßstempels G veranlaßt. Ist der Preßstempel in der tiefsten Lage angekommen, so wird durch eine geeignete, aus Anschlag und Spiralfeder bestehende Vorrichtung das Wiederhinaufgehen des Preßstempels G selbsttätig in gleicher Weise veranlaßt.

Das Ausheben der Seifenstücke aus der Form geschieht auch hier durch Ausheberbolzen H, die sich gleichzeitig mit dem Preßstempel heben und senken.

Die Kurbelpressen sind nur für Kraftbetrieb eingerichtet. Bei der in Fig. 81 dargestellten Presse geschieht die Bewegung des Preß-

Fig. 80. Friktionsspindelpresse für Kraftbetrieb.

stempels A durch die Kurbel B, die durch Einrückung einer Kuppelung in einmalige Umdrehung versetzt wird, so daß also der Oberstempel, einmal abwärts und aufwärts bewegt, in der höchsten Stellung stehen bleibt. Das Einrücken der Kuppelung selbst erfolgt durch zwei in Schulterhöhe sitzende Handhebel D und E, so daß der Presser während der Stempelbewegung mit beiden Händen beschäftigt und dementsprechend gegen Verletzungen geschützt ist.

Zu den Kurbelpressen gehören auch die heute fast allgemein benutzten automatischen Pressen, bei denen sowohl die Einführung der zu pressenden Stücke in die Stanze als auch die Entfernung der gepreßten Stücke aus der Stanze selbsttätig erfolgt, so daß die Gefahr einer Fingerverletzung für das Bedienungspersonal nicht besteht. Die auch als Preßautomaten oder Autopressen bezeichneten Maschinen arbeiten in folgender Weise:

Durch einen Vorschieber wird von den in einem schachtartigen Magazin übereinanderliegenden Seifenstücken jeweils das unterste herausgeschoben und über eine etwas abgeschrägte Fläche unter den Preßstempel gebracht. Gleichzeitig wird beispielsweise durch die in Fig. 82a abgebildete Vorrichtung (Abwerfer) das zuvor gepreßte Stück aus der Form gehoben, bei dem Vorücken des nachfolgenden aus der Stanze herausgestoßen und über eine schiefe Ebene vollends nach unten auf ein Transportband gebracht. Die Auf- und Abbewegung des in Rundführungen geführten Preßbalkens erfolgt durch zwei Exzenter, die auf der Hauptwelle befestigt sind. Die Apparate liefern bei Benutzung nur eines Formkastens 1800—2500 Stück pro Stunde und eignen sich infolge ihrer bequemen und sicheren Handhabung, sowie ihres geringen Kraftbedarfes halber für die Pressung von Haus- und Feinseifen in allen Riegel- oder Stückenformaten.

Fig. 81. Kurbelpresse.

Unter den automatisch arbeitenden Seifenprägepressen dürfte die von der Firma C. E. Rost & Co. in Dresden erzeugte heute die verbreitetste sein. Diese Maschine ist ähnlichen Zwecken dienenden Pressen durch mehrere geschützte Einrichtungen in ihrer Wirkungsweise bei weitem überlegen und wohl die einzige selbsttätige Presse, die auch für Feinseifenstücke mit reicher und tiefer Gravierung und für besonders hoch gewölbte Stücke in Frage kommen kann.

Sie wird in mehreren Größen gebaut und ist sowohl für die schwersten Seifenriegel, Feinseifen sowie für Musterstückchen verwendbar. Es können bis zu 3 Stücken gleichzeitig nebeneinander gepreßt werden. Die zu pressenden Stücke werden in Seifenmagazine, die neben den Stanzen angeordnet sind, aufgegeben, gelangen von hier aus automatisch in die Stanzen, wo die Pressung erfolgt, und gleiten hierauf als sauber gepreßte Stücke auf ein Transporttuch, von dem sie abgenommen werden.

Auch die Zuführung der ungepreßten Stücke nach den Seifenmagazinen kann automatisch bewirkt werden.

Die für gleichzeitige Prägung mehrerer Stücke eingerichteten Maschinen sind mit Einzelfederung für jeden Preßstempel versehen, so-




Fig. 82. Ausstoßvorrichtung der Autopresse von Rost & Co.

daß jeder Oberstempel unabhängig von den anderen mehr oder weniger durchfedert, je nachdem das betreffende Seifenstück etwas größer oder kleiner als die anderen zugeschnitten sein sollte. Hierdurch wird ein sonst eintretendes nicht genügendes Ausprägen sowie ein Haftbleiben von Stücken am Oberstempel bestens vermieden.

Mit der für mehrere Stücke eingerichteten Maschine können aber, wie gesagt, auch Riegel von entsprechender Größe ohne weiteres geprägt werden. Auch können diese Pressen nach Bedarf mit automatisch wirkenden Zerteilvorrichtungen geliefert werden, die in der Weise wirken, daß der mehrteilige Riegel nach dem Pressen durch eine Anzahl von aufgespannten Schneidedrähten gedrückt und in einzelne Stücke zerlegt wird.

Feinseifenstücke mit besonders tiefer Gravierung oder von stark gewölbter Form, die unter Umständen außerordentlich fest an den Preßstempeln haften bleiben und das ordnungsgemäße Auswerfen aus der Stanze erschweren, werden durch kleinere Preßeinsätze, die in den Unterstempel oder auch in den Oberstempel beweglich eingesetzt sind, von der großen Fläche der Preßstempel abgehoben und aus der Stanze herausbefördert. Durch diese Einrichtung ist es möglich, auch schwierigere Prägungen, die sonst nur auf Hand- oder Fußpressen möglich sind, mit dieser mechanischen selbsttätigen Presse auszuführen.

Auch sonst können diese Pressen noch mit verschiedenen Hilfs-

Fig. 83a. Automatische Presse mit 3 Stanzen (Rost & Co.).

mitteln, die den automatischen Betrieb und die Sauberkeit der Prägung erhöhen, ausgestattet werden. So ist es möglich, das Abstreifen des Grates bei sogenannten Muldenstücken durch die Maschine bewirken zu lassen und Muldenstücke so zu prägen, daß an der Oberfläche die Linien, die sonst die ursprüngliche Länge des ungepreßten Stückes markieren, nicht zu sehen sind.

Sowohl bei Transmissionsantrieb als auch bei elektrischem Einzelantrieb durch einen direkt antreibenden Motor wird die Presse mit allen Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, die Unfälle beim Übergange von dem zum Einstellen der Stanzen usw. nötigen Handantriebe zum mechanischen Arbeitsbetriebe wirksam verhindern. Insonderheit sind alle in Bewegung befindlichen Teile derartig geschützt, daß Verletzungen von Personen im ordnungsgemäßen Fabrikationsbetriebe unbedingt vermieden werden.

Vorstehende Fig. 82 veranschaulicht die Hauptteile der Presse während des Abhebens eines geprägten Seifenstückes vom Unter-

stempel. Der Vorschieber hat ein neues Seifenstück aus dem Magazin entnommen und bewegt es nach der Stanze zu. Hierbei betätigt dieses einen Auswerferhebel, der um einen festen Drehpunkt schwingend, das gepreßte Stück vom Unterstempel abhebt, hochkippt und aus der



**Maschine auswirft.** Da der Hebel vorn einen Gummieinsatz trägt und eine abhebende Bewegung ausführt, werden die Stücke so sorgfältig wie durch die Hand abgelöst und jede Beschädigung vermieden.

Der Unterstempel ist mit einem verschiebbaren Einsatz versehen, der beim Auswerfen hervortritt, um das Lösen des sonst keine Angriffsfläche bietenden Muldenstückes zu ermöglichen. Auch im Ober-

**Fig. 83c. Automatische Presse. Kleines Modell der Firma Rost & Co.**

stempel ist ein entsprechender Einsatz angeordnet, der nach jeder Pressung durch eine Feder betätigt, aus der Preßfläche hervortritt und so ein Hängenbleiben der Seifenstücke am Oberstempel ausschließt. Auch die Einzelfederung des ganzen Oberstempelträgers ist in dieser Figur ersichtlich. Wie erwähnt, ist für jeden Oberstempel, deren bis zu 3 nebeneinander im Pressenkopfstück angeordnet werden, in diesem selbst eine besondere starke Feder gelagert, die den Preßdruck

der betreffenden Stanze aufnimmt, so daß ein einwandfreies Ausprägen eines jeden Stückes auch bei nicht genau gleichem Gewicht der einzelnen Stücke gewährleistet wird.

Die Einzelfederung, die geschützt ist, läßt diese Presse allen anderen gegenüber, die mit mehreren am Pressenkopfstück fest angebrachten Oberstempeln arbeiten, überlegen erscheinen da letztere nur

Fig. 84 a. Autopresse. System Hauff. (Vorderansicht.)

dann alle gleichzeitig eingelegten Stücke sauber ausprägen können, wenn sie absolut gleiches Gewicht haben. Daß letzteres in der Praxis im allgemeinen schwierig zu erreichen ist, ist jedem Fachmann, der diese Arbeiten aus eigener Erfahrung kennt, genau bekannt, weshalb eine Autopresse, bei der jede Stanze für sich, unabhängig von den anderen, ein sauberes Ausprägen bewirkt, eine bedeutende Verbesserung darstellt. Das Einstellen der Stanzen für andere Stückenhöhen erfolgt bei der Autopresse in einfachster Weise durch Drehen der über jedem Oberstempel angeordneten Stellschraube, was viel leichter und

rascher auszuführen ist als das bei anderen Pressen erforderliche Beilegen von Platten.

Die in Fig. 83a dargestellte Abbildung der größten Type dieser Presse zeigt die 3 nebeneinander angeordneten Stanzen und auf dem Transporttuch die gleichzeitig bei jedem Preßhube geprägten Reihen von je 3 Stücken. Beim Pressen von langen Seifenriegeln werden die 3 Oberstempelhalter durch eine gemeinsame Platte verbunden und an

Fig 84b. Autopresse: System Hauff. (Rückansicht.)

dieser der Oberstempel angebracht. Alle Größen der Autopressen können sowohl durch Riemen als auch unmittelbar durch Elektromotor betrieben werden.

Die in der folgenden Abbildung (Fig. 83b) hinter den Stanzen sichtbare Bürste dient zum Anfeuchten der zu pressenden Seifenstücke, wodurch bei manchen Seifensorten ein leichteres Ablösen der geprägten Stücke von der Stanze erreicht wird. Die Stücke werden hierbei sowohl an der oberen als auch an der unteren Preßfläche mit einer aus dem oben links sichtbaren Glasbehälter selbsttätig ausfließenden Flüssigkeit benetzt. Auch auf dieser für 2 einzelnen Stanzen eingerichteten Presse können Riegel geprägt werden.

Für kleinere Betriebe wird die Autopresse in ihrer kleinsten Type nach Abbildung Fig. 83a auch mit nur einer Stanze versehen ausgeführt. Auf diesem kleinsten Modell können noch Doppelstücke bzw.

Fig. 85. Preßautomat: System Weber & Seeländer.

kleine Riegel von 150 mm Länge, oder gleichzeitig 2 Einzelstücke von je 60 mm Länge bei 60 mm größter Höhe und 60 mm größter Breite gepreßt werden. Da die Autopresse pro Minute 40 Pressungen ausführt, so ergibt sich beim Pressen von gleichzeitig 3 Seifenstücken von je nur 80 g eine Stundenleistung von etwa 580 kg.

Beim Pressen von Riegeln, die bis zu 3 kg Einzelgewicht verarbeitet werden können, werden natürlich ganz bedeutende Leistungen erzielt.

Die Transporttücher der Autopressen werden seit neuerer Zeit aus einem Spezial-Metallgewebe hergestellt, das ohne die sonst üblichen Führungsketten einwandfrei über die Antriebswalzen läuft. Auch sind sie mit einem bestens bewährten Drellgewebe belegt, wodurch die Haltbarkeit dieser Tuche wesentlich erhöht worden ist.

Fig. 84a und b stellen eine Autopresse nach System Hauff-Berlin dar. Dieselbe wird hauptsächlich zum Pressen von Hausseifen gebaut, und zwar in 2 Modellen. Das erstere dient zum Prägen von Einzel- sowie Doppelstücken bis zu 20 cm Länge (Leistung etwa 2400 Stück pro Stunde), das zweite zum Prägen von sämtlichen Seifenstücken und Riegeln bis zu 46 cm Länge, mit einer Leistung von etwa 2400 Riegel bzw. 4800 oder 7200 Stück in der Stunde.

Die Autopresse „System Hauff“ ist mit einer Momentbremse versehen, welche wirklich als solche angesehen werden kann, da der Stillstand der Maschine durch einen einzigen Handgriff erwirkt wird. Hierdurch wird sowohl eine Beschädigung der Stanzen wie des eingeführten Seifenmaterials vollkommen verhindert.

Das Hauptaugenmerk ist aber bei der Konstruktion dieser Maschine auf die Hinausbeförderung des geprägten Seifenmaterials gerichtet. Die Hauffsche Autopresse wirft, bzw. schleudert nicht wie die vorherbesprochenen das fertig gepreßte Stück aus der Stanze heraus, sondern läßt dasselbe, noch auf der Unterplatte ruhend, von dem folgenden, roh beschnittenen zunächst anheben, um es dann langsam auf die Gleitfläche zu bringen, von der es auf das Transportband rutscht. Diese besonders wichtige Vorrichtung bürgt für ein in jeder Weise einwandfreies Aussehen der fertigen Erzeugnisse.

Fig. 85 stellt einen Preßautomaten der Firma Weber & Seeländer dar. Diese vielfach verbesserte Maschine wird heute in einer Ausführung geliefert, die kaum noch weitere Verbesserungen möglich erscheinen läßt. Sie eignet sich zum Pressen von Haus- und Feinseifen jeder Art.

Bemerkt sei aber noch als für alle Typen dieser Autopressen geltend, daß es vorteilhaft ist, die Form wie auch die Prägung der Seifenstücke stets möglichst einfach zu wählen, da man so am sichersten alle in Betracht kommenden Schwierigkeiten vermeiden wird.

## Die Stanzen.

Die aus mehreren beweglichen Teilen bestehenden Stanzen oder Formen bilden den für die Formbildung und Prägung des Preßgutes wesentlichsten Bestandteil der Pressen. Man unterscheidet die in Fig. 86 dargestellten Muldenstanzen (Quetsch- oder Stiftformen), welche lediglich aus einem festen Unterteil und einem beweglichen Oberteil bestehen, von den sogenannten in Fig. 87 dargestellten Kastenstanzen, welche außer einem beweglichen Ober- und Unterteil feste Seitenwände besitzen. Das Unterteil ist in der Form selbst geführt

und wird durch die bei Besprechung der Pressen erwähnten, stiftartigen „Ausheber“ auf- und abwärts bewegt, während das Oberteil am Preßbalken befestigt und durch diesen betätigt wird.

Schließlich sind auch sogenannte Klappformen in Gebrauch, bei denen außer dem Ober- und Unterteil auch die Seitenwände von Hand oder automatisch beweglich sind (Scharnierformen). Wie aus Fig. 88 ersichtlich ist, läßt sich mit diesen Stanzen, die zum Pressen von Haus-



Fig. 86. Muldenstanze.



Fig. 87. Kastenstanze.

Fig. 88. Automatische, auf sechs Seiten prägende Klappform.

seifen vornehmlich auf Spindelpressen verwendet werden, eine Prägung auf allen sechs Seiten der Preßstücke erhalten.

### Die mechanischen Seifenkühl- und Preßverfahren.

Es erübrigt noch, das im Laufe der letzten fünfzehn Jahre eingeführte Seifenkühl- und Preßverfahren zu erwähnen, bei dem die im Kessel fertiggestellte Seife nicht in Formen geschöpft und dort einem langsamen Erstarrungsprozeß überlassen, sondern direkt vom Kessel weg zu versandfähiger Ware verarbeitet wird.

Die Vorteile, die eine derartige Arbeitsweise bietet, sind offenbar ganz bedeutende, da vor allem die vielen, teuren Formen, die für deren Bedienung nötige Zeit- und Arbeitsaufwand, sowie der für die Aufstellung der Formen notwendige Raum in Fortfall kommen. Ferner sind die Vorrichtungen und Maschinen zum Zerschneiden der Formblöcke entbehrlich und weiter entfallen die großen, nach Hunderten und oft nach Tausenden von Zentnern zählenden Lagerbestände und Vorräte an fertiger, aber noch nicht versandfähiger Seife nebst den dafür erforderlichen Lager- und Trockenräumen. Auch die vornehmlich durch das Schneiden entstehenden Abfälle an Seife sind nicht mehr vorhanden, weil die gesamte, im Kessel fertiggewordene Seifenmasse zu versandfähigen Riegeln verarbeitet werden kann. Da die gekühlte und gepreßte Seife nur noch wenig austrocknet, sind des weiteren die Trockenverluste nur gering. Ganz besonders wichtig ist es aber, daß jeder Auftrag sofort erledigt werden kann, selbst wenn kein Kilogramm der betreffenden Sorte am Lager ist. Das Verfahren gewährt also nicht nur bedeutende Vorteile betreffs des nötigen Anlage- und Betriebskapitals, des Kapitalumsatzes, des Raum- und Zeitbedarfs, der nötigen Arbeitskräfte, Lagerbestände usw., sondern bietet auch die größte Sicherheit gegen Fabrikationsverluste.

Aber auch in bezug auf die Qualität der erzeugten Fabrikate bedingt das Seifenkühl- und Preßverfahren wesentliche Vorteile, da die Seifen bedeutend heller und fester ausfallen als bei dem üblichen Erstarrungsprozeß. Auch flüssige Öle, Harze u. dgl. können in größerer Menge als sonst üblich mitversotten werden, da die größere Dichte der namentlich unter Druck gekühlten Seifen eine an sich geringere Festigkeit nicht in Erscheinung treten läßt.

Das Verfahren wird in der Weise ausgeführt, daß man immer nur einen Teil der im Kessel fertiggestellten Seifenmasse, gegebenenfalls unter Druck, in besonderen, von Kühlwasser umflossenen und den Platten- oder Riegeldimensionen entsprechenden Vorrichtungen abkühlt und somit von vornherein zu Platten oder Riegeln einer vorbestimmten Größe formt.

Die ersten, die die im Kessel fertiggesottene Seife durch künstliche Kühlung und Trocknung zu direkt versandfähiger Ware verarbeitet haben, waren A. & E. des Cressonières in Brüssel. Der von ihnen für die Herstellung piliertter Seifen angewandte, als „Broyeuse sécheuse continue“ bezeichnete Apparat arbeitete in der Weise, daß die heißflüssige Seife über eine vertikal übereinander stehende Reihe horizontal angeordneter Walzen verteilt und von diesen in Form erstarrter Streifen durch ein Messer abgenommen wurde. Diese Streifen fielen dann auf ein rotierendes Drahtgewebe und wurden in einem erwärmten Gehäuse mittels Luftzuges getrocknet.

Die Seife, welche als flüssige Masse in das eine Ende des Apparates eintritt, kommt also auf der entgegengesetzten Seite in Form getrockneter, gleichmäßiger Bänder wieder heraus, so daß es tatsächlich möglich ist, eine Fabrikationscharge, die heute gesotten wurde, schon morgen fein parfümiert und gefärbt dem Handel zu übergeben.



Ähnliche Ziele, und zwar besonders in bezug auf die Abkürzung des Fabrikationsverfahrens bei der Herstellung von Hausseifen, verfolgt das Klumppsche Seifenkühl- und Preßverfahren<sup>1)</sup>. Hierbei

Fig. 89. Hydraulische Seifenkühlpresse von Klumpp.

werden durch hohen hydraulischen Druck und plötzliche Abkühlung der oberen und unteren Druckfläche quadratische Seifenplatten her-

---

<sup>1)</sup> DRP. Nr. 126609 und 126610.

gestellt, die dann mit einer Schneidemaschine in Riegel und Stücke zerlegt werden können.




Fig. 90. Hydraulische Seifenkühlpresse von Klumpp (Aufriß).




Fig. 91. Hydraulische Seifenkühlpresse von Klumpp (Grundriß).

Die Klumppsche Kühlpresse, die von der Firma Wegelin & Hübner, A.-G in Halle a. Saale, gebaut wird, ist in Fig. 89 abgebildet und in Fig. 90 und 91 in Aufriß und Grundriß wiedergegeben. Die Anlage besteht aus einem als „Zubringer“ bezeichneten Reservoir L, das mit der im Kessel fertiggestellten Seife gefüllt wird, einer oder mehreren Pressen, einem hydraulischen Pumpwerke K und einer Schneidemaschine. Das Reservoir ist ein doppelwandiger, viereckiger Behälter, der durch Dampf oder heißes Wasser beheizbar ist, so daß die eingefüllte Seife flüssig erhalten bleibt. Die Presse besteht aus vier kräftigen Säulen a, die oben und unten je eine starke als hydraulischen Preßzylinder ausgebildete Traverse tragen. In diesem letzteren be-

Fig. 92. Plattenkühlapparat von Holoubek.

wegt sich vertikal der Preßkolben, der als Kopf die in den vier Säulen a geführte Platte c trägt. Diese Platte c ist als ein flacher, oben offener Kasten ausgebildet, auf dessen Boden eine genau angepaßte, lose Platte h liegt, die die etwaigen Prägungen trägt und aus dem Kasten nach oben herausgestoßen werden kann. Der Kasten c, der für die Aufnahme der zur Verarbeitung kommenden, flüssigen Seife bestimmt ist, ist zwecks Aufnahme des Kühlwassers doppelwandig; darüber befindet sich eine starke, an der Spindel e befestigte, mit Hilfe des verstellbaren Anschlages f der Höhe nach einstellbare, horizontale Platte d, durch deren Einstellung die Stärke der erzielten Seifenplatte bedingt wird. Auch diese Platte d, die ebenfalls mit Prägungen versehen werden kann, ist hohl und für Kühlwasser zugänglich. Ihre Einstellung erfolgt nach der Skala g.

Die Arbeit mit der Presse geschieht nun in folgender Weise: Der Kasten c des Preßkolbens wird vom Reservoir aus durch Öffnen des Absperrschiebers bis nahezu an den Rand mit flüssiger Seife gefüllt.

Alsdann wird von der Spindel aus die Oberplatte niedergelassen, bis der auf der Spindel sitzende, nach Wunsch eingestellte Anschlag *f* aufsetzt. Wird hierbei ein Widerstand bemerkt, so öffnet man abermals den Absperrschieber, um durch den Spindelruck das Zuviel der im Preßkasten befindlichen Seifenmasse in das Reservoir zurückzudrücken. Mittels der hydraulischen Pumpe wird alsdann Druck, bis 250 Atm., auf den Preßkolben gebracht und gleichzeitig stark gekühlt. Nach einiger Zeit läßt man das Kühlwasser ablaufen, hebt durch Linksdrehen der Spindel die Oberplatte in die Höhe und treibt nun durch einige Pumpenstöße die auf dem Boden des Preßkastens liegende Metallplatte *h* mit der auf ihr befindlichen fertigen Seifenplatte aus dem Preßkasten heraus. Nach Abnahme der Seifenplatte wird das Pumpenventil

Fig. 93. Seifenkühlpresse von Jacobi.

geöffnet, worauf der Preßkolben von selbst zurückgeht und die Presse für eine neue Pressung bereit ist.

Die Leistungsfähigkeit des Apparates wird bei zehnstündiger Arbeitszeit und einer Kühlwassertemperatur von 10—12° C zu etwa 750 kg pro Tag angegeben, ist also relativ gering. In neuerer Zeit hat die Klumppsche Presse jedoch dadurch eine wesentliche Verbesserung erfahren, daß an Stelle der hydraulischen Druckpresse eine Druckspindel und an Stelle der bisherigen einen Druckkammer deren mehrere verwendet werden<sup>1)</sup>. In dieser Form ist der Apparat sehr leistungsfähig und überall mit gutem Nutzen anwendbar.

Das gleiche Prinzip, wenn auch in anderer Weise, verfolgt der Plattenkühlapparat von Franz Holoubek, Königl. Weinberge bei Prag. Die durch Fig. 92 dargestellte Maschine besteht aus einer Anzahl in einem horizontalen Gestell vereinigter, hölzerner Rahmen *a* und *b* von je 1 m Breite, 70 cm Höhe und 5 cm Stärke, von denen die eine

<sup>1)</sup> DRP. Nr. 211624.

Hälfte a offen und mit Blech ausgekleidet, zur Aufnahme der zu kühlen- den Seife dient, während die andere Hälfte b auf den Flächen mit Zink- blech beschlagen und zur Aufnahme des Kühlwassers bestimmt ist. Die Anordnung der Rahmen ist derartig getroffen, daß jeweils ein Formrahmen zwischen zwei Kühlrahmen aufgestellt ist. Durch ge- meinsame Zuleitungsrohre werden nun einerseits sämtliche Form- rahmen mit Seife und andererseits sämtliche Kühlkammern mit Kühl- wasser gefüllt. Der Kühl- und Erstarrungsprozeß beansprucht in diesem Apparat etwa eine Stunde, die einmalige Gesamtleistung beträgt 800 bis 1000 kg bei einem Gewicht der Einzelplatte von 35 kg.

Am besten arbeitet man mit zwei Apparaten, von denen der eine gekühlt wird, während man den anderen entleert und neu vorbereitet,

Fig. 94. Seifenplattenkühlmaschine von Heinr. Schrauth.

so daß die Arbeit selbst eine Unterbrechung nicht erleidet. Die Platten- dimensionen entsprechen selbstverständlich den Dimensionen der Form- rahmen, doch beschränkt man sich der Kostspieligkeit halber meist auf nur eine Plattengröße. Der Wasserverbrauch ist ziemlich be- deutend, trotzdem aber dürfte der Apparat seiner großen Einfachheit und Billigkeit wegen größerer Beachtung empfohlen werden.

Die Seifenkühlpresse von Jacobi<sup>1)</sup>, deren Anordnung sich aus Fig. 93 ergibt, ist in weiterer Vervollkommnung der vorbesprochenen Maschine nach Art einer Kammerfilterpresse konstruiert, deren einzelne Kammern abwechselnd aus Eisen und aus Holz bestehen. Die ersteren sind als Kühlkammern ausgebildet, während die letzteren zur Auf- nahme der heißflüssigen Seife dienen. Diese wird unter Druck von

<sup>1)</sup> DRP. Nr. 209234.

einem durch indirekten Dampf beheizten Kessel aus in die Formrahmen eingefüllt, nachdem die zwischen einer Kopf- und Schlußplatte liegenden Kammern zuvor mit Hilfe von Zugspindeln, die in zweckentsprechender Weise bedient werden können, zusammengepreßt sind. Die Kühlkammern werden alsdann mit Kühlwasser beschickt.

Der Apparat zeichnet sich durch große Leistungsfähigkeit und Einfachheit aus und wird in Größen von 5—60 Seifenplatten und für verschiedene Plattendimensionen gebaut. Der Wasserverbrauch ist ein relativ geringer, die Bedienung erfordert 1—2 Mann.

Die Seifenplattenkühlmaschine von Heinr. Schrauth, Frankfurt a. M., schließlich besteht aus einer Seifenplattenform- und Kühlmaschine, dem Seifendruckbehälter und dem Luftkompressor (Fig. 94). Die Form-

Fig. 95. a) Seitenansicht, b) Aufsicht der Kühlplatten der Schrauthschen Plattenkühlmaschine.

und Kühlmaschine enthält in einem starken, schmiedeeisernen Gestell die aus Kühlplatten und Formrahmen gebildeten Kammern nebst Zubehör. Hinter der Schlußplatte befindet sich zentrisch gelagert eine mit 1200facher Übersetzung arbeitende Druckspindel, mit deren Hilfe es möglich ist, die Kammern in zweckentsprechender Weise zusammenzupressen. Durch eine einfache und praktische Vorrichtung ist es nach vollendeter Pressung möglich, die Kühlplatten und Formrahmen gleichzeitig mechanisch so auseinanderzuziehen, daß die Formrahmen auf beiden Seiten von den Kühlplatten losgelöst werden und, beiderseits gleichweit von diesen entfernt, frei werden. Wie aus Fig. 95 ersichtlich ist, sind zu diesem Zwecke die Kühlplatten a oben und unten beiderseitig mit den Zapfen d versehen, auf denen die Kettenglieder c leicht verschiebbar angebracht sind. Diese letzteren tragen nun in ihrer Mitte nach unten gerichtete Ansätze e, zwischen denen die auf der oberen und unteren Längsseite der Formrahmen angebrachten Führungleisten so verlaufen, daß die Formrahmen b mit diesen ihren

Führungsleisten in den Ansätzen *e* der Kettenglieder *c* liegen. Beim Auseinanderziehen der Kühlplatten müssen also auch alle Formrahmen gleichzeitig und gleichmäßig auseinandergezogen und von den Kühlplatten abgelöst werden, so daß ihre Entnahme aus dem Apparat leicht ermöglicht wird, was bei den vorbesprochenen Maschinen nicht immer der Fall ist.

Die Schrauthsche Plattenkühlmaschine wird in verschiedenen Größen von 5—40 Formrahmen durch die Firma Kühnle, Köpp & Kausch in Frankenthal gebaut, die größeren Typen als Doppelmaschinen, wodurch die Leistungsfähigkeit bedeutend erhöht wird. Die Kühldauer und der Wasserverbrauch sind normal. Die Presse ist ausgezeichnet durch gute Übersichtlichkeit und leichte Zugänglichkeit aller Teile. Zur Bedienung ist nur ein Mann notwendig, so daß sie für alle Verhältnisse und Betriebe jeder Größe geeignet ist.

Fig. 96. Seifenplattenkühlapparat System Hauff (Type A).

Sehr gut bewährt hat sich ferner der Seifenplatten-Kühlapparat der Firma Joh. Hauff, Berlin, die für sich auch das Verdienst in Anspruch nimmt, den ersten Seifenkühlapparat nach Art der Filterpressen erbaut zu haben, da sie die Patentanmeldung für einen derartigen Apparat bereits am 29. April 1904 hinterlegte.

Die Kühlmaschine „System Hauff“ wird in verschiedenen Größen geliefert und nicht nur für Hausseifen, sondern auch für Grundseifen zur vollen Zufriedenheit ihrer Abnehmer verwendet.

Die Arbeitsweise ist im Prinzip bei allen Modellen die gleiche.

Die heißflüssige Seife wird an die eine Stirnwand des Deckeltrichters geleitet, von wo aus sich ein Rahmen nach dem anderen mit Seife füllt. Alsdann füllt man auch den Deckeltrichter zum größeren Teil mit Seife an, die nun mit der in den Rahmen befindlichen Masse derart in Verbindung bleibt, daß sie während der Kühlung nachfließen kann. Auf diese Weise wird ohne Druck ein in jeder Weise befriedigendes Erzeugnis erhalten.



Die Wasserzirkulation geschieht von einem  $2\frac{1}{2}$  Zoll starken Zuflußrohr aus, das mit einzelnen regulierbaren Messinghähnen versehen ist, um die Absperrung einzelner Zellen bei der Kühlung eines Seifenrestes zu ermöglichen. Das Wasser tritt durch bewegliche Gummischläuche in die Zellen ein, passiert dieselben im Zickzackwege und tritt oben durch kleine  $\frac{1}{2}$  zöllige Knieröhrchen in das  $3\frac{1}{2}$  Zoll starke Abflußrohr, das selbst wieder mit einem Schlitz versehen ist, um das abfließende Wasser einer Kontrolle zugänglich zu machen.

Alles weitere ersieht man leicht aus den Fig. 96 und 97, von denen die erstere die fahrbare „Type A“ zeigt. Diese ist überall da vorzuziehen, wo es die örtlichen Verhältnisse nicht ermöglichen, alle notwendigen Arbeiten am gleichen Platze vorzunehmen. Fig. 97 stellt die in der Regel bevorzugte „Type C“ des Hauffschen Kühlapparates dar, die feststehend und auch für Handbetrieb eingerichtet ist. Die

Fig. 97. Seifenplattenkühlapparat System Hauff (Type C).

Druckplatte läuft auf Rollen, so daß Zellen und Rahmen leicht zu öffnen und zu schließen sind. Auch der Deckeltrichter ist durch Handrad und Spindel leicht beweglich.

Der Vortisch, auf dem die herausgezogenen Seifenrahmen abgesetzt werden sollen, ist hochzuklappen, so daß der von ihm beanspruchte Raum während des Kühlprozesses anderweitig benutzt werden kann.

Die Leistungsfähigkeit dieser Apparate beträgt 5000 kg in 24 Stunden bei einem benötigten Raum von etwa 6 qm. Daneben können aber auch Modelle für Kraftbetrieb geliefert werden, die eine Leistungsfähigkeit bis zu 10 000 kg besitzen.

Seit dem Jahre 1909 stellt auch die Firma C. E. Rost & Co., Dresden, Seifenplatten-Kühlapparate nach dem Filterpressensystem her, die meist in Form großer Anlagen geliefert werden. Im wesentlichen bestehen dieselben aus dem Seifenfüll-, Druck- oder Mischkessel, einem Luftkompressor und der eigentlichen Kühlpresse, doch werden in der Regel zwei oder auch mehr Kühlpressen an einen Mischkessel angeschlossen, wie aus den Fig. 98 und 99 zu ersehen ist.

**Fig. 98. Seifenplattenkühlanlage (C. E. Rost, Dresden). Anlage mit 2 Kühlpressen in Hufeisenform aufgestellt, jede mit 15 Formrahmen für Seifenplatten von  $900 \times 675$  mm Grundfläche.**

Fig. 99. Seifenplattenkühlanlage (C. E. Rost, Dresden). Anlage mit 2 Kühlpressen, hufeisenförmig aufgestellt. Jede Kühlpresse mit 48 Formrahmen für Seifenplatten von  $895 \times 734$  Grundfläche. Die Gewindespindel ist mit elektrisch betätigter Schließ- und Öffnungsvorrichtung versehen.

Im Betriebe wird die Seife in den Mischkessel eingefüllt, dort je nach Erfordernis mit Zusätzen versehen und dann der geschlossenen Kühlpresse mittels Luftdruck zugeführt. Die Presse wird alsdann der Ruhe überlassen. Nach Verlauf einer gewissen Frist, für deren Dauer die Beschaffenheit der Seife maßgebend ist, wird das Zuflußventil an der Kühlpresse geschlossen, so daß der Misch- und Druckkessel nunmehr für die Füllung etwa vorhandener weiterer Kühlpressen zur Verfügung steht.

Die Kühldauer hängt, wie bei allen Kühlanlagen in erster Linie auch, wie schon gesagt, von der Beschaffenheit und Einlauf-temperatur der Seife, aber naturgemäß auch von der Temperatur des Kühlwassers ab. Der Kühlwasserverbrauch ist jedoch ein relativ geringer und die Leistung der Rostschen Kühlpressen eine äußerst große.


Der Kraftbedarf für den Betrieb des Kompressors sowie des Rührwerkes im Druck- oder Mischkessel beträgt bei kleinen Anlagen etwa 3 PS., bei großen bis zu 6 PS., hier wird aber meist die in Fig. 99 ersichtliche motorische Schließ- und Öffnungsvorrichtung vorgesehen, die nunmehr eine Erhöhung der Kühlleistung um etwa 20 % ermöglicht.

Fig. 100. Riegelgießmaschine von Roth.

Außer den vorbesprochenen sind Plattenkühlmaschinen ähnlicher Art gebaut worden von Wilh. Rivoir, Offenbach a. Main, Gustav Steck in Sangerhausen, Leimdörfer in Budapest u. a. All diese nach dem Filterpressensystem arbeitenden Apparate bieten kaum besonders bemerkenswerte Spezialkonstruktionen, trotzdem sie in den Einzelheiten teilweise nicht unerheblich voneinander abweichen. Im allgemeinen sind sie jedoch den oben beschriebenen Maschinen durchaus gleichwertig und nicht minder empfehlenswert als diese.

Einen anderen Weg zur Verarbeitung der im Kessel fertiggestellten Seife zu sofort versandfähiger Ware verfolgen aber das Rothsche und das Schnetzer-Schichtsche Verfahren, die einander ähnlich sind, da beide nach dem Prinzip der Kerzengießmaschine arbeiten.

Die Riegelgießmaschine von Roth<sup>1)</sup> besitzt die folgende, aus den Fig. 100, 101 und 102 ersichtliche Konstruktion:



In einem auf vier starken Füßen ruhenden Reservoir A von quadratischer Grundfläche (etwa 1 m Seitenlänge und etwa 1,3 m Höhe)

<sup>1)</sup> DRP. Nr. 172655.

befindet sich in etwa 1 m Höhe über dem unteren Boden e ein zweiter Boden d, der ebenso, wie der Boden des Reservoirs, eine Anzahl ziemlich nahe aneinander liegender, dem Riegelquerschnitt entsprechender Öffnungen besitzt, die mit den Öffnungen im Boden des Reservoirs genau korrespondieren. In den Öffnungen der beiden Böden sind rechteckige, zwischen den Böden liegende Röhren c mit ihren Enden eingesetzt und in den Öffnungen entsprechend abgedichtet. Das Reservoir ist oben durch einen Deckel geschlossen, und der so zwischen dem oberen Boden und dem Deckel entstehende, zur Aufnahme der flüssigen Seife bestimmte Raum mit einer Heizschlange versehen. Der Deckel ist mit Manometer, Thermometer und Lufthahn ausgerüstet. Durch eine besondere Verschluß- und Bremsplatte f können sämtliche Rohre unten gleichzeitig geöffnet oder geschlossen werden.

Läßt man nun bei unten geschlossenen Röhren in den oberen Raum Seife einlaufen, so füllt diese die zwischen den beiden Böden stehenden Röhren und wird in ihnen durch das die Röhren umspülende Kühlwasser zum Erstarren gebracht, wozu etwa 30—40 Minuten nötig sind. Als dann wird die untere Verschlußplatte gelöst und gleichzeitig oben weitere flüssige Seife in den Apparat hineingepumpt. Die hineingepreßte Seife schiebt nun die in den Röhren erkalteten Riegel R nach unten heraus, wobei die erwähnte Verschluß- und Bremsplatte als Unterlage dient. Sind die Riegel auf 80—90 cm Länge herausgeschoben, so werden sie oben horizontal abgeschnitten, von einem zweckmäßig konstruierten Transportwagen aufgenommen und zur Verbrauchsstelle transportiert. Währenddessen wird auch die in die Röhren nachgefüllte Seife gekühlt, so daß sich der Vorgang ohne Unterbrechung in derselben Weise fortsetzt. Ist die Seife nicht mehr flüssig genug, um die Röhren gleichmäßig dicht auszufüllen, so wird sie durch die Heizschlange erwärmt. Die Leistung beträgt bei 12stündiger Arbeitszeit etwa 2200—2500 kg pro Tag.

Wie ersichtlich ist, arbeitet die Maschine ohne alle mechanischen Hilfsmittel — die zum Einbringen der Seife benutzte Pumpe ist eine gewöhnliche Seifenpumpe — und gebraucht nur Kühlwasser und gegebenenfalls etwas Dampf zum Anwärmen der etwa dickflüssig gewordenen Seife. Eine Preßvorrichtung ist nicht vorhanden, da das Hinausschieben der fertigen Riegel durch den Druck der nachgepumpten Seife veranlaßt wird. Die erzeugten Riegel werden daher vorteilhafterweise einer nachträglichen Pressung unterzogen, ohne die sie sich meist beim Eintrocknen konkav durchbiegen. Des weiteren besitzt der Apparat den Mangel, daß jede Riegeldimension einen besonderen Apparat mit den dieser Riegelsorte entsprechenden Röhren verlangt, da diese letzteren nicht ausgewechselt und durch anders dimensionierte ersetzt werden können. Dadurch wird die Verwendbarkeit der Maschine auf solche Betriebe beschränkt, die ihre Seife nur in wenigen Formaten herstellen und die einmal gewählten Dimensionen dauernd beibehalten.

Dem Rothschen Apparate ähnlich ist der Schnetzer-Schichtsche Kühlapparat, bei dem das Prinzip und die Arbeitsweise der Kerzengießmaschine so vollkommen nachgeahmt ist, daß die Schnetzer-

Schicht'sche Seifengießmaschine vorhanden wäre, wenn man die Formen einer Kerzengießmaschine durch rechteckige Formen ersetzen würde.

Die Einrichtung der Maschine<sup>1)</sup> ist aus Fig. 103, die einen Vertikalschnitt darstellt, ersichtlich. In einem Kühlwasserbehälter KK sind die als Formen dienenden Rohre L senkrecht und vollkommen dicht eingesetzt. Der Zufluß des Kühlwassers erfolgt nahe dem Boden bei KE,

Fig. 103. Riegelkühlmaschine von Schnetzer-Schicht.

der Austritt oben bei KA. In die Formen treten von unten hölzerne Stäbe, die den Rohrquerschnitt genau ausfüllende Köpfe besitzen und an ihrem unteren Ende derart miteinander verbunden sind, daß sie in den Formen durch einen geeigneten Mechanismus auf- und abbewegt werden können. Hierbei ist aber die Bewegung nach aufwärts und nach abwärts begrenzt, so daß die Köpfe der Stäbe immer innerhalb der Form verbleiben. Die Aufwärtsbewegung dieser Stempel HS selbst

<sup>1)</sup> DRP. Nr. 144108.



erfolgt hydraulisch (z. B. durch Druckwasser von etwa 12 Atm.) unter Verwendung einer mit dem hydraulischen Kolben in Verbindung stehenden gußeisernen Platte PP, während die an den Seiten angebrachten Mitnehmer M beim Abwärtsgehen von PP in Wirksamkeit treten.

Zur Zuführung der Seife dient ein Füllwagen SK, der sich mit Hilfe von Laufrädern leicht über die Oberfläche des Kühlkastens hin- und herbewegen läßt. Mit dem Handhebel H werden die Exzenter E in Bewegung gesetzt, mit deren Hilfe der ganze Füllbehälter auf seinen Rädern so gehoben oder gesenkt werden kann, daß sich sein Boden genau auf die Oberfläche des Kühlwasserbehälters aufsetzt. Dieser aus einer starken Eisenplatte bestehende Boden ist von einer Rohrschlange HR durchzogen, welche von Dampf oder Heißwasser durchströmt wird, um ein vorzeitiges Erstarren der Seife zu verhindern.

Entsprechend der Anordnung der Formen L ist diese Platte mit durchgehenden Bohrungen versehen, welche genau mit den Löchern des Kühlwasserbehälters übereinstimmen und sich sämtlich mit Hilfe der Schieber Sch durch einen Hebel auf einmal öffnen oder schließen lassen. Zur Erreichung eines kontinuierlichen Betriebes bzw. der vollständigen Ausnutzung der Einrichtung werden zwei bis drei derartige Formenbehälter derart nebeneinander aufgestellt, daß sowohl der Füllwagen SK als auch der untere Hubmechanismus PP abwechselnd in Anwendung gebracht werden kann.

Der Arbeitsgang gestaltet sich nun wie folgt: Im Kühlkasten I befinden sich sämtliche Stempel in der oberen Endstellung. Der mit flüssiger Seife gefüllte Wagen wird über den Kasten geschoben und mit Hilfe des Hebels H auf den Rand desselben niedergelassen. Alsdann werden die Schieber Sch geöffnet und die Stempel hierauf gemeinschaftlich nach unten bewegt, wodurch die Seife in die Formen L eingesaugt wird. Sobald diese so weit gekühlt ist, daß sie zu erstarren beginnt, werden die Schieber geschlossen, der Füllwagen angelüftet und nun der Kühlkasten II und gegebenenfalls noch ein dritter Apparat in der gleichen Weise bedient.

Ist der letzte Behälter gefüllt, so ist die Seife im ersten so weit erkaltet, daß sie durch den oben erwähnten Mechanismus PP aus den Formen nach oben ausgestoßen und von dem bedienenden Arbeiter abgenommen werden kann. Hierauf wird der Behälter von neuem gefüllt, und der Betrieb geht auf diese Art regelmäßig weiter.

Die Maschinen besitzen gewöhnlich je 3 Kühlkasten, von denen jeder 100 Formen enthält, die die bisher üblichen Riegel von je 1,5 kg liefern. Für dieses Riegelformat ist, eine Anfangstemperatur der zufließenden Seife von 80° vorausgesetzt, eine Kühldauer von etwa 30 Minuten erforderlich, so daß sich die Leistung einer Maschine bei zehnstündiger Arbeitszeit auf täglich 9000 kg stellt.

Der Verbrauch an Kühlwasser beträgt etwa 0,5 cbm für 100 kg fertiger Seife; Platz- und Kraftbedarf sind gering. Am besten geschieht die Aufstellung der Maschinen derart, daß die Bedienung des Füllwagens und die Abnahme der Riegel direkt vom Fußboden des Arbeits-

saales aus erfolgt, während sich der ganze Mechanismus zur Bewegung der Stempel unterhalb des Fußbodens befindet.

Das Schnetzer-Schichtsche Verfahren unterscheidet sich von dem Rothschen dadurch, daß bei Roth die Riegel nach unten herausgestoßen werden, und zwar durch den Druck der nachgepumpten Seife, bei Schicht dagegen nach oben durch besondere Stempel. Bei dem Rothschen Apparat besitzt ferner jedes Reservoir seinen besonderen Füllapparat, während bei Schicht mehrere Kühlbehälter durch einen gemeinsamen Füllwagen gefüllt werden.

Eine in mancher Beziehung von dem beschriebenen Verfahren abweichende Methode wendet Heinr. Schrauth in Frankfurt a. M. bei seinem Apparate an.

Fig. 104. Riegelkühl- und Komprimiermaschine von Schrauth.

Die Schrauthsche Riegelkühl- und Komprimiermaschine<sup>1)</sup> besteht aus einem Seifendruckkessel A mit Rührwerk und Kompressorvorrichtung, den Riegelkühl- und Komprimierröhren c und der Abschneidevorrichtung f, wie aus Fig. 104 zu ersehen ist. Der Apparat liefert ein gutes Fabrikat, seine nähere Beschreibung erübrigt sich aber, da er heute kaum noch gebaut wird und durch die vorbeschriebene Plattenkühlmaschine von Schrauth ersetzt ist.

Im allgemeinen besitzen die Riegelkühlmaschinen, die vornehmlich der Vollständigkeit halber hier nicht unerwähnt geblieben sind, nur noch ein historisches Interesse, da, wie erwähnt, die mit ihnen erzeugten Fabrikate weniger befriedigen als die in Plattenkühlmaschinen erhaltenen. Wo es jedoch möglich ist, die erzeugten Riegel einer nach-

<sup>1)</sup> DRP. Nr. 144805.

träglichen Pressung zu unterziehen, um die beim Eintrocknen entstehenden konkaven Flächen zu beseitigen, darf ihre Verwendung auch heute noch empfohlen werden.

### Die maschinellen Hilfsmittel der Seifenpulverfabrikation.

Ohne eine zweckmäßige maschinelle Einrichtung ist die rationelle Herstellung von Seifenpulver nicht möglich. Von den führenden deutschen Spezialfabriken für Seifenindustriemaschinen werden daher auch

die hier benötigten maschinellen Hilfsmittel in mannigfachster Ausführung angeboten, so daß es für den Interessenten oft schwer ist, die richtige Wahl zu treffen. Es sollen daher im nachfolgenden unter vielen anderen brauchbaren Apparaten und Maschinen, die zur Seifenpulverfabrikation Verwendung finden, nur die wichtigsten näher beschrieben werden.

Fig. 105 stellt eine Seifenreibemaschine dar, die für Handbetrieb eingerichtet ist, aber auch mit Riemenscheibe für Kraftbetrieb geliefert wird und zum Reiben von Riegelseifen zu Seifenpulver bestimmt ist. Sie

Fig. 105. Seifenreibemaschine für Handbetrieb.

besteht im wesentlichen aus einer aus Stahlblech gefertigten konischen Reibetrommel von 30 cm Länge, gegen die das zu reibende Material durch einen in den Schüttrumpf eingepaßten Gewichtskasten gedrückt wird. Die Reibetrommel ist auf einfache Weise auswechselbar angeordnet. — Fig. 106 zeigt einen Mischapparat mit Kraftantrieb, wie ihn die Firma Aug. Krull, Helmstedt, schon seit langen Jahren in den Handel bringt. In demselben wird der fertiggekochte Seifenleim mit der benötigten Menge Soda innig vermischt und so lange gerührt, bis die gesamte Masse nahezu erkaltet ist. Dieselbe wird alsdann auf den Boden geschüttet oder in einen Transportwagen entleert.

Fig. 107 zeigt ein modernes, horizontales Seifenpulvermischwerk mit Sicherheitsdeckelverschluß, Heizmantel und kompletter Dampf-armatur, für Rechts- und Linksgang eingerichtet. Diese Mischwerke werden in jeder gewünschten Größe von der Firma Weber & Seeländer geliefert und gestatten die Herstellung von Seifenpulver un-

mittelbar aus den Rohstoffen selbst, da sie auch für den Siedeprozess des Seifenleimes Verwendung finden können.

Fig. 108 zeigt die Konstruktion einer Seifenpulvermühle, die sich vornehmlich in kleineren und mittleren Betrieben sehr bewährt hat. Das Siebwerk der Mühle ist vollkommen mit Holz umkleidet, so daß ein völlig staubfreies Arbeiten gewährleistet ist. Die Mahlwalzen bestehen aus bestem Lavamaterial und sind federnd gelagert, um eine Beschädigung auch bei etwaiger Überfüllung zu vermeiden. Ein besonderer Vorbrecher ist nicht vorgesehen, da eine aus bestem Stahlguß bestehende Brechwalze direkt über den Mahlwalzen angeordnet ist.

Fig. 106. Seifenpulvermischapparat mit Kraftbetrieb.

Das in den Trichter geschüttete Mahlgut wird von der Brechwalze in kleinere Stücke gebrochen, die alsdann von den Mahlwalzen erfaßt und zerrieben werden. Die gemahlene Masse gelangt nunmehr in das Siebwerk, aus welchem das genügend fein gemahlene Seifenpulver in den Sammelkasten fällt, während die zurückbleibenden gröberen Stückchen gesondert gesammelt und mit Hilfe eines Elevators selbsttätig zur nochmaligen Mahlung in den Trichter zurückgeführt werden.

Fig. 109 stellt eine Seifenpulvermühle mit rotierender Schlagscheibe und automatischem Zuführungsapparat dar, die sich vor allem für größere Betriebe eignet und ebenso wie die beiden vorhergehend beschriebenen Apparate von der Firma Weber & Seeländer gebaut wird.

Mit dieser Mühle ist man in der Lage, ein Seifenpulver in jedem gewünschten Feinheitsgrade in einem Gange herzustellen, da sich in ihrem Innern ein Siebring befindet, der in kürzester Zeit auswechselbar ist. Auch Bleichsoda oder getrocknete Seife können mit ihrer Hilfe

zu einem Pluver von unfühlbarer Feinheit vermahlen werden. Die Mühle wird für jede gewünschte Leistung gebaut, und zwar entweder mit Riemenantrieb oder mit einem Elektromotor direkt gekuppelt.

Fig. 107. Horizontales Seifenpulvermischwerk.

Zwecks staubfreien Arbeitens kann sie auch mit zweckentsprechender Einrichtung versehen geliefert werden.

Fig. 110 veranschaulicht eine Seifenpulvermühle verbunden mit einer ihrem Antrieb entsprechend äußerst leistungsfähigen Abfüllmaschine für Seifenpulver in Paketpackung und ist ein Modell der

Fig. 108. Seifenpulvermühle mit eingebautem Siebwerk.

Firma Aug. Krull. Im wesentlichen bestehen solche Maschinen aus einem Einfalltrichter, der mit einem eisernen Rührwerk versehen ist, das entweder durch den Fuß des Arbeiters oder den mechanischen An-

1  
2  
3  
4

**Fig. 109.** Seifenpulvermühle mit rotierender Schlagscheibe und automatischem Zuführungsapparat.

**Fig. 1**  
ein



trieb in Bewegung gesetzt wird, sowie dem eigentlichen Abfüll-Schieberkasten. Durch regelmäßiges Öffnen bzw. Schließen des Schiebers wird das fortlaufende Füllen und Entleeren des Kastens und somit auch das Füllen der Pulverpackungen mit stets annähernd gleichem Inhalte ermöglicht.

Fig. 111 zeigt eine Absackvorrichtung für Seifenpulver, Bleichsoda und ähnliche Materialien, die sich in der Praxis sehr bewährt hat und auf Wunsch auch mit automatischer Wage ausgestattet werden kann.

Durch Fig. 112 wird die Anlage einer mittleren Seifenpulverfabrik ohne Dampfbetrieb dargestellt, wie sie in dieser und ähnlicher Ausführung von der Firma Joh. Hauff, Berlin-Lichtenberg gebaut wird. Die Anordnung der einzelnen Kessel, Maschinen und automatischen Transportanlagen ist eine sehr glückliche, so daß mit ganz geringen Arbeitskräften große Mengen Seifen- oder Waschpulver hergestellt und verpackt werden können. Der Kraftbedarf für diese Anlage beträgt etwa 15 PS.

Rechts auf der Abbildung befindet sich der eingemauerte Siedekessel, welcher direkte Feuerung hat, aber natürlich ebenso gut auch mit direkter oder indirekter Dampfheizung versehen werden kann. In diesem wird der Grundseifenleim für das Seifenpulver hergestellt, der dann in den nebenstehenden Mischkessel übergeschöpft wird. Dieser ist mit Rührwerk und Entleerungsklappe ausgestattet und kann evtl. auch doppelwandig, mit einem Kühlmantel versehen, geliefert werden. Man läßt zweckmäßig die Soda und die übrigen Zusätze aus dem oberen Stockwerke durch einen Trichter unter Rühren direkt in den Mischkessel zulaufen. Ist das Ganze genügend gemischt und evtl. auch genügend gekühlt, so öffnet man die Entleerungsklappe des Mischkessels, so daß die Schaufeln des Rührwerkes in wenigen Minuten den Gesamteinhalt aus dem Mischkessel selbsttätig herausbefördern.

Fig. 111. Absackvorrichtung für Seifenpulver.




Fig. 112. Mittlere Seifenpulverfabrik ohne Dampftrieb.

Die Seifenpulvermischung fällt auf den Boden und zwar gleich neben die Seifenpulvermühle. Wenn die Masse genügend trocken und erkaltet ist, wird sie in die Mühle geschaufelt und in dieser in einem Gange gemahlen. Von der Mühle aus fällt das Pulver direkt auf die Schaufeln des in der Mitte der Abbildung befindlichen Elevators, der dasselbe hochschafft und einer wagerechten Transportschnecke zubringt. Diese führt das Pulver je nach Wunsch zu einer automatischen Seifenabfüllmaschine oder aber in einen Trichter, der eine Vorrichtung zum Abfüllen in Säcke besitzt.

### Die maschinellen Hilfsmittel zur Aufarbeitung der Unterlaugen und Glyzerinwässer.

Viele größere Seifenfabriken und besonders solche, die auch Fettspaltung besitzen, arbeiten ihre Unterlaugen und Glyzerinwässer selbst zu handelsüblichem Rohglyzerin auf. In Anbetracht der hohen Trans-

Fig. 113. Eindampfpfanne zur Glyzerinkonzentration.

portkosten ist eine solche Maßnahme auch unbedingt empfehlenswert, zumal da der in vielen Fabriken verloren gehende Abdampf hier sehr wirkungsvoll ausgenutzt werden kann. Zum mindesten wird daher in größeren Betrieben die Unterlauge in offenen Eindampfpfannen konzentriert, wenn man es nicht vorzieht, dieselbe in Spezialvakuumapparaten zu handelsüblichem Unterlaugenrohglyzerin fertig einzudampfen.

Fig. 113 stellt eine offene Eindampfpfanne zur Glyzerinkonzentration dar, deren Größe der gewünschten Leistung angepaßt wird. Sie besteht aus Schmiedeeisen, das gegebenenfalls verbleit ist, und ist mit Heizschlangen aus zweckentsprechendem Material ausgerüstet. Es muß jedoch hier darauf aufmerksam gemacht werden, daß in diesen offenen Pfannen Glyzerinwässer nur bis zu einer bestimmten Konzentration eingedampft werden dürfen, bei deren Überschreiten in der Regel sehr erhebliche Glyzerinverluste entstehen.

In Fig. 114 ist ein Vakuumapparat mit horizontalem Flüssigkeitsabscheider abgebildet, der zum Eindampfen der Seifenunterlaugen wie überhaupt aller Flüssigkeiten bestimmt ist, die bei wachsender Konzentration Kristalle ausscheiden. Am unteren Ende ist eine Nutsche angebracht, welche durch ein Absperrorgan mit dem Verdampfer in Verbindung steht, und gestattet, das während des Eindampfens ausgeschiedene Salz ohne Unterbrechung des Betriebes zu entfernen und die Mutterlauge selbsttätig in den Apparat zurückzuleiten.

Fig. 114. Vakuumapparat zur Konzentration von Unterlauge mit Salzabscheider.

Fig. 115. Vakuumapparat zur Konzentration von Glycerinwasser.

Fig. 115 zeigt einen Vakuumapparat, welcher speziell zum Eindampfen stark schäumender Glycerinwässer geeignet ist. Derselbe wird als Ein- und Mehrkörperapparat ausgeführt und direkt oder auch durch Maschinendampf beheizt.

Der äußerst wirksame Flüssigkeitsabscheider ist vertikal auf dem Apparat angeordnet und steht zwecks Ausnutzung der in den abziehenden Brüden enthaltenen Wärmemenge mit einem Vorwärmer so in Verbindung, daß die zur Verdampfung kommende Flüssigkeit vorgewärmt und somit an Dampf und Kühlwasser gespart wird.

Beide Apparate werden je nach ihrem Verwendungszweck und der verlangten Leistung entsprechend mit einer Röhrenheizkammer oder einem Heizschlangensystem aus Schmiedeeisen, Gußeisen, Kupfer oder

Fig. 116. Komplette Vakuumverdampfungsanlage für Glycerinwasser.

anderem Material versehen. Die Luftverdünnung kann nach Wahl mittels nasser oder trockener Luftpumpe erfolgen.

Eine komplette Vakuumverdampfungsanlage für Glycerinwasser gibt Fig. 116 wieder.

Das Glycerinwasser wird aus dem unten in der Mitte stehenden Behälter je nach Bedarf in den Apparat eingesaugt und bis auf den gewünschten Konzentrationsgrad eingedampft, welcher durch Probe-  
nahme und Spindelung, d. h. Feststellung des spezifischen Gewichtes, ermittelt wird.

Das fertige Rohglyzerin wird in den unten rechts stehenden Behälter abgelassen und von dort zwecks Klärung durch eine Filterpresse gedrückt.

Fig. 117a. Filterpresse, zum Betriebe bereit gestellt.

Der Verdampfer, welcher auf einem Podest ruht, steht mit einem Flüssigkeitsabscheider in Verbindung, der seinerseits wieder durch eine Rohrleitung mit einer Stoßluftvakuumpumpe verbunden ist.

Als Heizelement dient ein Schlangenrohrsystem, welches mit gespanntem Dampf oder Maschinenabdampf beheizt wird. Als Lieferanten für diese und ähnliche Apparate kommen die Firmen Feld & Vorstman in Bendorf a. Rhein, A. L. G. Dehne in Halle, Maschinenbau A. G. Golzern-Grimma in Grimma i. Sa. u. a. in Betracht.

Die Fig. 117a und b zeigen schließlich noch eine Filterpresse, wie sie sowohl für die Klärung der Glycerinwässer als auch des fertig eingedampften Rohglyzerins verwendet werden.

Die Filterpresse, welche im Verhältnis zur Filterfläche einen nur geringen Raum einnimmt, ist die einfachste, aber zugleich auch die vollkommenste Einrichtung, um feste Substanzen aus Flüssigkeiten abzutrennen, sei es um letztere zu klären oder erstere zu gewinnen.

Die Zuführung der ungeklärten Suspension zur Filterpresse geschieht mittels Pumpe, Montejus oder auch durch natürlichen Druck von hochgestellten Flüssigkeitsbehältern aus. Aus den gefüllten Kammern dringt

Fig. 117b. Filterpresse in geöffnetem Zustande.

alsdann nur die klare Flüssigkeit durch die Maschen des Filterstoffes, der die Kammern selbst voneinander trennt und läuft in eine Rinne ab, während die festen Substanzen zwischen den Tüchern in den Kammern selbst zurückbleiben.

Diese festen Stoffe werden alsdann in der Presse selbst ausgedämpft oder mit reinem Wasser nachgewaschen, um die ihnen noch anhaltenden letzten Glycerinreste zu gewinnen.



## Die spezielle Technologie der Seifen.

Man unterscheidet nach dem vorstehenden harte oder Natronseifen und weiche oder Kaliseifen. Erstere zerfallen in Kernseifen Halbkernseifen und Leimseifen. Die Kernseifen werden hergestellt, indem man entweder das fettsaure Alkali durch Aussalzen von dem überschüssigen Wasser und dem Glyzerin befreit, oder indem man die Seifen nicht vollständig aussalzt, sondern nur so viel Salz zugesetzt bzw. Lauge im Überschuß anwendet, daß sich in der Ruhe ein Leimniederschlag ausscheidet. Wie bereits ausgeführt, können die zuletzt genannten Kernseifen nur bei Mitanwendung von Kokosöl, Palmkernöl oder deren Fettsäuren hergestellt werden und führen den Namen „Kernseifen auf Leimniederschlag“, „abgesetzte Kernseifen“ oder „geschliffene Kernseifen“, während die ersteren als „Kernseifen auf Unterlauge“ bezeichnet werden.

Die Leimseifen erhält man durch einfaches Erstarren des Seifenleims. Sie enthalten alles in den zur Verseifung gelangten Fetten — vornehmlich Palmkern- und Kokosöl — vorhanden gewesene Glyzerin, haben einen ziemlich hohen Wassergehalt und sind entweder glatt oder haben geringe Kern- und Flußbildung. Letztere läßt man häufig zwecks Herstellung marmorierter Seifen durch einen Zusatz färbender Substanzen — Frankfurter Schwarz, Ultramarin, englisch Rot, Bolus — stärker hervortreten.

Die Halbkernseifen oder Eschwegerseifen werden ebenfalls nur unter Mitverwendung von Kokosöl, Palmkernöl oder deren Fettsäuren angefertigt; sie zeigen etwas Kern- und Flußbildung, die man ebenfalls bisweilen durch Zugabe färbender Substanzen stärker hervortreten läßt. Das Sieden dieser Halbkernseifen wird auf zwei verschiedenen Wegen ausgeführt, einem direkten und einem indirekten. Bei dem ersten Verfahren werden Kokosöl oder Palmkernöl mit anderen Fetten — Talg, gebleichtem Palmöl, Knochenfett usw. — gemeinschaftlich versotten; bei dem zweiten wird aus einem oder mehreren der letztgenannten Fette eine Kernseife hergestellt und diese dann einer aus Kokosöl oder Palmkernöl gesottenen Leimseife zugegeben. Kommen Fettsäuren zur Verwendung, so kann die Seife auch mittels Karbonatverseifung hergestellt werden, ein Verfahren, das später noch genauer beschrieben werden soll.

Von Kali- oder Schmierseifen hat man im wesentlichen drei Arten zu unterscheiden: 1. eine glatt-transparente, die in verschiedenen Färbungen und unter verschiedenen Bezeichnungen, wie

Ölseife, grüne Seife, schwarze Seife, Glyzerinschmierseife usw. im Handel vorkommt, 2. eine Seife, die im transparenten Grunde körnige Ausscheidungen zeigt, sogenannte Naturkornseife oder gekörnte Schmierseife, und 3. eine undurchsichtige Seife von weißer oder gelblich-weißer Farbe, die als glatte Elainseife, Silberseife, Schälseife usw. bezeichnet wird.

### Das Sieden der Seifen.

Die Verseifung der Fette wird in den meisten Fällen durch Kochen bewirkt, doch können Neutralfette, namentlich Palmkernöl und Kokosöl, sowie Leinöl, Bohnenöl und andere mit Ätzlauge auch unterhalb der Siedetemperatur verseift werden, ein Verfahren, das man als „Verseifung auf halbwarmem Wege“ bezeichnet. Die Verseifung der Fettsäuren mit kohlensauen Alkalien aber kann in der Praxis, wo es sich doch immer um größere Mengen handelt, nur durch Kochen bewirkt werden, da nur so die freiwerdende Kohlensäure ausgetrieben werden kann.

Der Anfänger verwechselt oft die zunächst in den alkalischen Lösungen eintretende Emulgierung der Fette mit der wirklichen Verseifung, doch lehrt die Erfahrung sehr bald richtig zu beurteilen, ob die wirkliche Verbindung zwischen Fett und Alkali erfolgt ist, oder ob nur eine Emulsion, d. h. eine einfache Mischung vorliegt, welche sich bei längerer Ruhe wieder trennt.

Im allgemeinen wird der Verseifungsprozeß, der Erwartung entgegen, durch Kochen nicht beschleunigt. Das Fett bindet zwar sehr bald einen Teil des Alkalis, bildet aber eine vollständige Seife erst durch allmähliche Aufnahme auf dem Wege einer fortgesetzten Sättigung. Wenn es sich um die Verseifung von Neutralfetten handelt, so ist auch die Stärke der angewandten Lauge von größter Bedeutung für das Gelingen, da sich die meisten Fette nur dann durch Kochen leicht verseifen lassen, wenn man mit schwachen Laugen beginnt und allmählich zu stärkeren übergeht.

**Das Sieden mit Dampf.** In den meisten Seifenfabriken, namentlich in allen größeren Betrieben, wird heute mit Dampf gearbeitet. Einige haben zwar neben der Dampfeinrichtung auch Kessel mit direkter Feuerung vorgesehen, je mehr aber die Verarbeitung von Fettsäuren an Stelle von Neutralfetten in Aufnahme kommt, um so mehr wird auch das Arbeiten mit Dampf zur Notwendigkeit.

Man benutzt den Dampf zum Sieden der Seifen teils direkt, teils indirekt. Siedet man mit direktem Dampf, so muß mit stärkeren Laugen gearbeitet werden, weil durch die Kondensation des Dampfes der Wassergehalt der Seife zunimmt. Je nachdem man mit hoch oder niedrig gespanntem Dampf, mit Sattdampf oder Heißdampf arbeitet, wird mehr oder weniger Wasser in die Seife kommen, so daß die Laugen den Dampfverhältnissen entsprechend eingestellt werden müssen. Indirekter Dampf findet nur in kleineren Kesseln Verwendung, weil in großen Kesseln auf diese Weise ein richtiges Sieden nicht zustande kommt. In großen Doppelkesseln siedet nämlich die Seife nur in der Nähe der

Kesselwände und bei Beheizung mit Dampfschlangen nur in der Nähe der Dampfrohre. Zur Erzeugung von Feinseifen, Seifen auf halbwarmem Wege und Leimseifen in kleineren Doppelkesseln bewährt sich aber der indirekte Dampf sehr gut.

In neuerer Zeit geht man auch vielfach dazu über, den Dampf durch Überhitzer, die in die Feuerungszüge des Dampfkessels eingebaut sind, auf eine höhere Temperatur zu bringen. Diese Maßnahme bewährt sich besonders dann, wenn der Dampf lange Rohrleitungen zu passieren hat, ehe er zur Verwendungsstelle kommt, oder wenn es schwer wird, mit dem vorhandenen Dampfkessel die für den Betrieb notwendige Menge Dampf zu erzeugen. Solcher Heißdampf kondensiert naturgemäß weniger stark und bringt durch seine höhere Temperatur die Masse schneller zum Sieden. Auf diese Weise wird auch eine erhebliche Menge Dampf und damit wieder Feuerungsmaterial gespart, da das Überhitzen nur durch die sonst unausgenützt durch den Schornstein gehenden Feuerungsgase bewirkt wird.

Soll direkter Dampf verwendet werden, so läßt man diesen durch eine offene Rohrleitung in den Kessel eintreten. Es gehört Erfahrung dazu, eine solche Dampfrohrleitung richtig montieren zu lassen. Für kleinere Siedekessel, in denen etwa 5000 kg Seife hergestellt werden können, genügt es, wenn die Rohrleitung in einen mit spiralförmig angeordneten Löchern versehenen Kranz am Kesselboden ausmündet, so daß der Dampf nach allen Seiten ausströmen kann. Die Gesamtfläche dieser Ausströmlöcher darf jedoch nicht größer sein als die Fläche des inneren Querschnittes des Dampfzuleitungsrohres. In größeren Siedekesseln bringt man vorteilhafterweise mehrere Dampfleitungen an, deren Ausmündungen in größeren Abständen übereinander montiert sind. Sehr gut bewährt hat sich außerdem auch das Anbringen eines einfachen, unten ganz offenen Rohres, welches bis auf den Kesselboden führt und mit dessen Hilfe es dem Sieder jederzeit möglich ist, den ganzen Kesselinhalt ordentlich aufwallen zu lassen, ohne daß die Seife dabei ins Steigen kommt. Auch beim Schleifen oder Aussalzen der Kernseifen ist eine solche direkte Rohrleitung besonders empfehlenswert.

Für größere Betriebe bietet das Arbeiten mit Dampf ganz wesentliche Vorteile. Alkali und Fette gehen leichter und schneller in Verband. Die Masse kommt sehr bald zum Sieden, so daß viel größere Mengen in verhältnismäßig kurzer Zeit verseift werden können, als ohne Dampfbeheizung. Außerdem wird der Dampf noch zu vielen anderen Zwecken benutzt, zum Betrieb der Kraft- und Lichtanlage, der Transmissionen, Pumpen, Aufzüge, Autopressen, Seifenpulvermühlen usw., zum Ausblasen der Ölfässer, zum Transport der Laugen und Fette mittels Elevatoren oder Montejus u. dgl.

Eine größere Seifenfabrik mit Fettspaltungsanlage, in welcher dann naturgemäß die Fettsäuren mit kohlensauren Alkalien verseift werden, ist ohne Dampf überhaupt nicht in der Lage, gewinnbringend zu arbeiten.

## Die Herstellung der harten oder Natronseifen.

### Kernseifen auf Unterlauge.

Kernseifen auf Unterlauge werden heute nur noch wenig hergestellt. Sie sind verdrängt worden durch die Kernseifen auf Leimniederschlag, welche ein besseres Lösungsvermögen haben, schneller schäumen und dadurch rasch beliebt wurden. Den Seifensiedern steht auch heute kaum noch das Rohmaterial zur Verfügung, das zur Erzeugung einer guten Kernseife auf Unterlauge notwendig ist. Wenn trotzdem die Herstellungsweise einer solchen Seife nach altem Verfahren kurz besprochen wird, so geschieht dies, weil das Sieden dieser Seifen von großem theoretischen Interesse ist.

**Altdutsche Kernseife.** In den Siedekessel wird der Talg gebracht, dazu einige Töpfe 8grädiger Kalilauge gegeben und dann Feuer gemacht. Sobald der Talg geschmolzen und die Lauge erwärmt ist, bildet sich beim Krücken eine milchähnliche Flüssigkeit (Emulsion); nach weiterem Feuern zeigt sich eine klare, mit Fettpünktchen gemischte Seifenlösung und bald der eingetretene Verband zwischen Fett und Alkali.

Daß die Verbindung eingetreten ist, erkennt man daran, daß die gelbbraune Masse unter allmählichem Höhersteigen ruhig siedet. Was am eingetauchten und wieder herausgezogenen Spatel hängen bleibt, hat ein gallertartiges, grauweißes Aussehen und sondert keine Lauge ab. Die Masse im Kessel ist jedoch noch keine Seife, sie enthält noch zuviel unverseiftes Fett. Würde man sie in diesem Zustande eindampfen, so würde sie zu einer grauen, dicken Schmiere werden, die nur durch Zusatz von Lauge wieder aufgelöst werden könnte. Es erfolgt deshalb jetzt weiterer Zusatz von Lauge, während die Masse ruhig weiter kocht, und zwar kommen ungefähr  $\frac{2}{3}$  8grädige und  $\frac{1}{3}$  20grädige Lauge zur Verwendung. Mit dem Zugeben wird fortgefahren, bis sich eine dickflüssige, gleichartige, helle Masse im Kessel zeigt, die vom Spatel in zusammenhängenden, langen, durchsichtigen Strähnen abläuft, bis die Seife also, wie der technische Ausdruck lautet, im Leim siedet.

Am Aussehen des Leims erkennt man, ob eine vollständige Verseifung stattgefunden hat und ob das Verhältnis des Alkalis zu den Fettsäuren richtig eingehalten ist. Wird etwas Seife auf ein Glas geträpfelt, so bleibt die Probe einige Zeit klar und trübt sich erst beim Erkalten, wenn der Seifenleim die richtige Beschaffenheit besitzt; trübt sich die Probe dagegen schnell, so ist entweder noch unverseiftes Fett vorhanden und kleine Teilchen desselben in dem Leim verteilt, oder es ist zuviel Lauge verwandt worden und dadurch eine Ausscheidung von fester Seife bewirkt. Zeigt die Probe sogleich einen grauen Rand, so ist unverseiftes Fett vorhanden; beim Überschuß von Alkali überzieht sich die Glasprobe schnell mit einer weißlichen Haut. Durch Zusatz von Lauge oder Talg werden solche Fehler leicht beseitigt. Hat

der Leim jedoch die erforderliche Klarheit und verursacht eine Probe, an die Zunge gehalten, auch nur ein schwaches Brennen, „Stich“, so wird der Leim noch so lange lebhaft gesotten, bis er infolge Abgabe seines überschüssigen Wassergehaltes beim Herausnehmen vom Spatel in Fäden abläuft, eine Erscheinung, die man das „Spinnen der Seife“ nennt. Nach dem Eintritt des „Spinnens“ wird alsdann die Seife aus ihrer wässerigen Lösung mittels Kochsalz ausgesalzen, wobei gleichzeitig eine Umwandlung der Kaliseife in Natronseife stattfindet, wenn, wie oben erwähnt, Kalilauge bei der Verseifung zur Mitverwendung kam.

Das Salz setzt man dem Leim nach und nach in kleinen Portionen zu und läßt dabei leicht durchsieden. Schon der erste Zusatz bewirkt ein Flüssigwerden des Leims; nach weiteren Zusätzen tritt ein Gerinnen der Seife ein, die schließlich als dicke Masse an die Oberfläche kommt. In der von der Seife getrennten Flüssigkeit, der sogenannten „Unterlauge“, sind außer dem zugesetzten Kochsalz noch das bei der Umsetzung der Kaliseife gebildete Chlorkalium, sowie das bei der Verseifung frei gewordene Glyzerin enthalten.

Dem Aussalzen der Seife wird mit Recht die größte Aufmerksamkeit geschenkt, da bei ungenügendem Salzzusatz ein Teil der Seife in der Unterlauge gelöst bleibt, bei zu hohem Zusatz aber eine zu schnelle Abscheidung der Seife erfolgt. Infolgedessen bilden sich leicht kleine Klumpen, die sich schwer miteinander vereinigen und daher Unterlauge aufnehmen. Eine richtig ausgesalzene Seife muß in Platten sieden und, heiß auf den Spatel genommen, in weichen Flocken hängen bleiben. Mit dem Daumen im Handteller zerdrückt, darf sie nicht schmieren, sondern muß sich als fester, trockener Span ablösen, d. h. sie muß „Druck haben“. Die Unterlauge soll keinen stechenden, sondern lediglich einen salzig-süßlichen Geschmack zeigen.

Ist das Aussalzen beendet, so wird entweder nach dem Herausziehen des Feuers die gut abgesetzte Unterlauge mittels eines am Kessel befindlichen Ablaßhahns entfernt oder der ganze Inhalt des Kessels in einen Kühlbehälter geschöpft und dort der Ruhe überlassen, damit sich die Unterlauge gut absetzen kann. In den leeren Kessel kommen einige Töpfe ganz schwacher Lauge und außerdem die vorsichtig von der Unterlauge abgeschöpfte Seife zurück, die sich nunmehr bei wenig Feuer in der schwachen Lauge zu einem klaren Leim auflöst. Der so erhaltene Seifenleim wird alsdann nochmals mit wenig Salz vorsichtig ausgesalzen.

Hierauf schreitet man zur nächsten Operation, dem „Klarsieden“, das bezweckt, der Seife das überschüssige Wasser zu entziehen, die letzten Fettanteile zu verseifen und die Seife selbst zu einer festen, schaumfreien Masse zu gestalten. Man läßt daher die Masse erst bei offenem, dann bei halbgedecktem Kessel hochsieden, bis sie nicht mehr steigen will und sich nur noch ein großblasiger Schaum bildet, der immer schnell wieder in sich zusammensinkt. Die Seife bildet nun eine gleichmäßige, kompakte Masse; das Klarsieden ist damit beendet. Nachdem das Feuer entfernt ist, wird die Seife nunmehr zwecks guten Absetzens der Unterlauge einige Stunden der Ruhe überlassen und



dann in die Form geschöpft. Um die hier unter Umständen entstehende Marmorbildung schärfer hervortreten zu lassen, kann man noch etwas abgeschlammten Bolus, Braunstein usw. beimischen. Wünscht man dagegen eine glatte Seife, so verschleift man den strotzigen Kern mit heißem Wasser, wodurch die Seife flüssiger wird und die ihr anhaftenden Unreinigkeiten in die Unterlauge gehen. Durch das Schleifen wird die Ausbeute etwas erhöht. Aus 100 kg Talg erhält man 150 kg ungeschliffene Kernseife, während sich durch nachträgliches Schleifen eine Ausbeute bis etwa 160 kg erzielen läßt. Die mit Kalilauge hergestellten Kernseifen zeigen sich beim Gebrauch zwar zarter und geschmeidiger als die reinen Natronseifen, da sich die Kaliseife teilweise der Zersetzung durch das Kochsalz entzieht und in die Kernseife übergeht, stellen sich aber auch wesentlich höher im Preise, weil die Kalilauge nicht nur erheblich teurer ist als gleichprozentige Natronlauge, sondern auch von letzterer zur Verseifung eines gleich großen Fettansatzes eine geringere Menge erforderlich ist als von der ersteren.

Angenommen man hat beide Stoffe in chemisch reinem Zustande zur Verfügung, so sind zur Verseifung von 100 kg Talg etwa 19,5 kg Kaliumhydrat (Ätzkali) oder etwa 14 kg Natronhydrat (Ätznatron) erforderlich. Es erklärt sich aus dem Gesagten, daß die Verwendung von Kalilauge in der Hartseifenfabrikation heute auf ein Minimum beschränkt ist und fast nur noch bei der Herstellung von Rasierseifen in Anwendung kommt.

**Talgkernseife.** Unter diesem Namen findet man noch ab und zu eine auf Unterlauge klargesottene Seife, die sich von der vorerwähnten alten deutschen Kernseife lediglich dadurch unterscheidet, daß sie mit Ätznatronlauge hergestellt wird. Die Arbeitsweise ist sonst dieselbe, nur wird die Seife meist allein auf einem Wasser gesotten, da mit der heutigen Ätzlauge eine vollkommene Verseifung leicht zu erzielen ist. Wenn jedoch geringer, stark riechender Talg verarbeitet wird, empfiehlt es sich trotzdem auf mehreren Wassern zu sieden, um ein reines, möglichst geruchfreies Produkt zu erhalten.

Das Siedeverfahren ist das folgende: Der Talgansatz wird in den Kessel gebracht und dazu ungefähr der fünfte Teil der etwa 12° Bé starken Lauge gegeben, die zur Verseifung des ganzen Ansatzes erforderlich ist. Sobald Verband eingetreten ist, gibt man die weitere Lauge portionsweise hinzu, und zwar kann dieselbe jetzt etwas stärker genommen werden, jedoch nicht über 20° Bé. Sollte der Fall vorkommen, daß man zu rasch vorgegangen ist oder zu starke Lauge angewendet hat, so muß man unter schwachem Sieden etwas Wasser zusetzen oder die Seife einige Zeit der Ruhe überlassen, bis der Verband wieder eintritt. Wird der Seifenleim zu dick und zähe, so setzt man vorsichtig etwas 20grädiges Salzwasser hinzu. Besonders gern und schnell tritt dieses Dickwerden der Seife ein, wenn der Talg nicht frisch war, also viel freie Fettsäuren enthielt.

Wenn die zur Verseifung erforderliche Lauge im Kessel ist, wird noch eine Zeitlang durchgesotten und dann die Abrichtung geprüft. Die Verseifung ist als vollendet anzusehen, sobald eine auf Glasplatte

gesetzte Probe des erhaltenen Seifenleims sogleich einen kleinen, weißen Rand, „Laugenring“, zeigt, sich einige Zeit klar hält, erst beim Erstarren trübe wird und, an die Zunge gehalten, Stich besitzt.

Das nun folgende Aussalzen geschieht am besten unter schwachem Sieden der Seife. Richtig ausgesalzen, muß dieselbe in Platten sieden, sich, auf den Spatel genommen, in weichen Flocken zeigen und Druck haben; die Unterlauge muß an dem Spatel klar ablaufen und darf keinen stechenden, sondern muß einen salzig-süßlichen Geschmack besitzen. Es sei hier gleichzeitig noch erwähnt, daß zum Aussalzen eines unter Anwendung von Natronlauge hergestellten Seifenleims weniger Salz nötig ist, als wenn nur Kalilauge verwandt wird, da das zur Umsetzung der Kaliseife mehr erforderliche Salz hier wegfällt.

Wenn die Seife ausgesalzen ist und sich nach einstweiligem Entfernen des Feuers etwas beruhigt hat, pumpt man einen Teil der Unterlauge aus und beginnt mit dem Kern- oder Klarsieden. Letzteres wird noch vielfach in der Weise ausgeführt, daß man den Kessel mit Brettern bedeckt und die Seife bei zuerst schwachem Feuer hochsieden läßt, wie es schon vorher bei der altdeutschen Kernseife beschrieben wurde. Auch hier ist das Klarsieden beendet, wenn der Schaum großblasig wird und die Seife dann als ein schöner, geschlossener Kern im Kessel liegt.

Manche Seifensieder stellen ihre Kernseife auch her, ohne sie auf Unterlauge „klar“ zu sieden. Es wird dann nur der Seifenleim klar und schaumfrei gesotten und dann vorsichtig, ohne daß Schaum entsteht, mit Salz oder starkem Salzwasser getrennt. So hergestellte Kernseifen geben in der Regel eine höhere Ausbeute, bleiben aber stets leicht löslich und trocknen, in Riegel geschnitten, oft krumm.

**Das Marmorieren der Talgkernseife.** Wenn das Klarsieden der Seife beendet ist, entfernt man das Feuer und läßt die Unterlauge gut absetzen. Wünscht man die Seife marmoriert, so schöpft man den strotzigen Kern als solchen in die Form oder verflüssigt ihn auch vorher noch durch Zukrücken von etwas heißem Wasser oder schwacher Lauge, wobei man aber beachten muß, daß keine Unterlauge mit in die Seifenmasse gelangt. Alsdann krückt man die Seife kurz mit dem Rührscheid durch, bedeckt die gefüllte Form mit Brettern und läßt sie dann ruhig stehen. Während des Erkaltes tritt nun eine Kristallisation ein, indem sich „Kern und Fluß“ bilden. Der Kern ist der kristallinische Teil der Seife, der den nichtkristallinen, den Fluß, einschließt; in den „Fluß“ gehen alle in der Seife befindlichen, vom Talg, der Lauge usw. herrührenden Unreinigkeiten und Farbstoffe. Solche Seife zeigt dann beim Schneiden ein mehr oder weniger bemerkbares, marmorähnliches Aussehen, weshalb man sie auch marmorierte Kernseife nennt. Um den in der Seife spontan gebildeten Marmor noch etwas schärfer hervortreten zu lassen, färbt man vielfach die noch flüssige Seifenmasse mit in schwacher Lauge abgeschlämmtem Bolus, Braunstein, Frankfurter Schwarz, Ultramarin usw., Farbstoffe, die sich dann ebenfalls in dem Fluß ablagern.



Früher war es allgemein Gebrauch, dem Marmor durch künstliches Bearbeiten mit einem Eisenstab eine bestimmte Zeichnung zu geben, die Seife wurde, nach damaliger Ausdrucksweise, auf Mandeln oder Blumen gerührt, eine Maßnahme, die heute wohl nirgends mehr üblich ist.

Naturgemäß kann man den Marmor in der Kernseife nur erzielen, wenn sie genügend heiß ist; in einer zu kalt ausgeschöpften Seife kann sich keine Kristallisation mehr vollziehen, da der Erstarrungsprozeß zu schnell eintritt. Zur Herstellung schön marmorierter Seife ist ein gemischter Fettansatz am vorteilhaftesten. Es werden deshalb auch außer Talg zu einer marmorierten Kernseife meistens noch Talgfett, Knochenfett, gebleichtes Palmöl und etwas Palmkernöl verarbeitet.

Wünscht man keine marmorierte, sondern eine glatte, weiße Kernseife, so erreicht man dies dadurch, daß man die flüssige Seifenmasse ohne jeglichen Farbzusatz in der Form so lange krückt, bis sich ein baldiges Erstarren erkennen läßt. Hierdurch wird die Kristallisation der Seife verhindert, und die geringen, in ihr befindlichen Unreinigkeiten bleiben unbemerkt in der ganzen Masse verteilt. Andererseits läßt sich dasselbe Ergebnis erzielen, wenn man den im Kessel befindlichen strotzigen Kern genügend verschleift.

Das Schleifen der Seife bezweckt also erstens das Verhindern jeder Marmorbildung, zweitens die etwa nötig erscheinende Reinigung des Seifenkörpers und drittens die Erhöhung der Ausbeute durch Aufnahme von Wasser.

Gewöhnlich wird das Schleifen so vorgenommen, daß man nach Entfernung der Unterlauge dem strotzigen, leicht siedenden Seifenkern im Kessel so viel heißes Wasser oder schwache Lauge zukrückt, bis er genügend gelöst und flüssig geworden ist.

**Die Unterlauge.** Die Unterlauge der Kernseifen enthält Kochsalz, die im Überschuß angewandten Alkalien, das in den Fetten gebunden gewesene Glyzerin, häufig auch mehr oder weniger Seife und die Unreinigkeiten aus den Fetten und Laugen. Es trägt wesentlich zur Rentabilität der Seifenfabrikation bei, wenn streng darauf geachtet wird, daß mit der Unterlauge keine wertvollen Stoffe verloren gehen. Wenn Neutralfette versotten werden, so ist es selbstverständlich, daß die Unterlauge aufgefangen und zur Gewinnung des darin enthaltenen Glyzerins weiterverarbeitet oder an Glyzerinfabriken abgegeben wird. Das Glyzerin ist heute ein so wertvolles Produkt, daß es sich sogar noch lohnt, Unterlaugen mit nur 3 % Glyzerin auf dieses zu verarbeiten. Für Seifenfabriken, welche noch keine Fettspaltung eingerichtet haben und überwiegend Neutralfette versieden, ist daher der Gewinn, der sich durch den Verkauf dieser Unterlaugen erzielen läßt, ein für die Rentabilität des Betriebes sehr ins Gewicht fallender Faktor.

Die Unterlaugen sind aber um so wertvoller, je weniger freies Alkali und Seife sie enthalten. Der Seifensieder hat demnach ein doppeltes Interesse daran, seine Unterlaugen von diesen Stoffen freizuhalten, einerseits um sich vor dem direkten Verlust zu schützen, und andererseits um einen besseren Preis für seine Lauge zu erzielen. Die Glyzerin-

fabriken müssen nämlich, ehe sie das Glyzerin aus den Unterlaugen gewinnen können, das darin enthaltene Alkali mit Säure neutralisieren und die Seife ausscheiden, was natürlich die Unkosten bei der Glyzerin-gewinnung bedeutend erhöht. Reagiert daher eine Unterlauge noch kräftig auf Lackmus oder Phenolphthaleinlösung, so muß sie mit Fettsäure oder Harz „ausgestochen“, d. h. neutralisiert werden, bis die Reaktion nur noch schwach hervortritt. In der Regel sollen die Unterlaugen nicht mehr als 0,2 % freies Alkali enthalten; eine völlige Neutralisation ist jedoch nicht zu empfehlen und auch nicht gut angängig, da man alsdann Fettsäure oder Harz im Überschuß anwenden müßte. Handelt es sich um Unterlaugen von geschliffenen oder auf Leimniederschlag gesottenen Seifen, so wird man die zum Ausstechen nötige Fettsäure oder das Harz schon vor dem Aussalzen in den Leim geben. Infolge der gleichzeitig bewirkten Konzentration der Unterlauge ist alsdann für das Aussalzen des so erhaltenen, neutralen Seifenleims eine wesentlich geringere Kochsalzmenge als zuvor erforderlich.

Das Eindampfen der Unterlaugen bis zu einer gewissen Konzentration, gewöhnlich bis 30° Bé, ist in manchen Fabriken eingeführt, um einen höheren Preis für die Laugen zu bekommen. Liegt eine Seifenfabrik weit von der Glyzerinfabrik entfernt, so fällt ja schon die ersparte Fracht für das durch das Eindampfen ausgeschiedene Wasser und Salz ins Gewicht. Da die Glyzerinfabriken außerdem aber entsprechend weniger Wasser zu verdampfen haben, können sie für solche konzentrierten Laugen auch einen besseren Preis bewilligen.

Die Fabriken, welche ihre Unterlaugen eindampfen, sind gewöhnlich besonders darauf eingerichtet. Wenn der Abdampf der Maschine oder die abziehenden Feuerungsgase der Kessel dazu benutzt werden können, so entstehen durch das Eindampfen auch keine besonderen Unkosten, ganz abgesehen davon, daß das gleichzeitig wiedergewonnene Salz zum Aussalzen anderer Seifen verwendet werden kann. Um einen größeren Glyzeringehalt der Unterlaugen zu erzielen, werden diese vielfach auch selbst zum wiederholten Aussalzen frischer Seifen verwendet, wodurch gleichzeitig auch an Salz gespart wird. Ein solches Vorgehen ist aber nur ratsam, wenn diese Unterlaugen wenig Schmutz-, Leim- und Eiweißstoffe enthalten.

Unterlaugen, die viel freies Alkali aufweisen, werden nach dem Erkalten dick und gallertartig, da sie alsdann auch noch erhebliche Mengen an Seife enthalten. Diese Tatsache hat früher dazu geführt, die Unterlaugen zu Walkextrakten einzudampfen, eine Verwertungsmöglichkeit, von der man heute jedoch ganz absieht, da die Glyzerinfabriken für die Laugen auskömmliche Preise bewilligen. Übrigens enthält nicht jede dicke, gallertartige Unterlauge größere Mengen Seife, da z. B. bei der Verarbeitung von Knochenfett u. dgl. Leimsubstanzen und Eiweißstoffe mit in die Unterlauge gehen und eine Gelatinierung veranlassen können.

**Marseillerseife.** Mit dem Namen Marseillerseife bezeichnet man eine aus minderwertigen, nicht mehr genußfähigen Baumölen, insonderheit Olivenölen, hergestellte verschliffene Kernseife. Der Konsistenz und

Farbe dieser Öle entsprechend fallen auch die daraus gefertigten Seifen aus. So gibt es z. B. schneeweiße, gelbe, grünlichweiße bis ziemlich, grüne Marseillerseifen, wobei die eine Gattung für sich bildenden grasgrünen Sulfurölseifen ganz unberücksichtigt bleiben. Am meisten geschätzt und am besten bezahlt werden auch hier die am wenigsten gefärbten Seifen.

Die aus den flüssigeren Ölen hergestellten Seifen dieser Gattung zeigen die Eigenschaft großer Dünnflüssigkeit und tagelangen Warmbleibens, selbst wenn sie vorher lange im Kern eingesotten waren. Man kann sie durch starkes Ausschleifen beinahe wasserflüssig machen und bis zu acht Tagen und länger in diesem Zustande in der Form erhalten. Es liegt deshalb wohl in der Natur der Sache, daß solche Seifen sehr rein und neutral werden, weil sie lange Zeit haben, alle Unreinigkeiten und den größten Teil der überschüssigen Alkalien auszuscheiden, während im Gegensatz hierzu die aus harten Fetten hergestellten Kernseifen schon am zweiten Tage anfangen, an den Rändern der Formen zu erstarren.

Ziemlich sicherem Vermuten nach sind die Marseillerseifen wohl diejenigen, die zuerst fabrikmäßig in größeren Mengen hergestellt und von Marseille, ihrem Hauptproduktionsorte, aus in alle Weltgegenden versandt wurden. Daher rührt wohl auch der allgemein verbreitete Name als Bezeichnung für diese Seifensorte, der später jedem Produkte beigelegt wurde, das aus gleichen Materialien und auf gleiche Weise hergestellt wurde.

Da sich die Marseiller Seifen im Laufe der Zeit einen wohlverdienten Ruf erworben haben, hat man sich bemüht, nicht allein die Zusammensetzung des Ansatzes, sondern auch die Siedeweise der alten Marseiller Seifenfabriken, insonderheit das häufige Klarsieden und nachfolgende Ausschleifen der Seife nachzuahmen. Wie weiter unten dargelegt werden soll, ermöglicht es jedoch die Qualität der heutigen Alkalien, auf weniger umständliche und zeitraubende Art Marseiller Seifen gleicher Güte anzufertigen.

Was die Öle betrifft, die zur Verseifung gelangen, so sind sie durch altes Herkommen derart fest bestimmt, daß es wohl niemandem einfallen wird, Marseiller Seifen ohne Verwendung von Baumölen herzustellen. Gute Ausbeuten und in den meisten Fällen auch ziemlich weiße Seifen geben insonderheit die sogenannten Satzöle, die sich, meist stearin- und palmitinhaltig, bei längerem Lagern an den Böden der Öllagerbassins absetzen und in der Seifenfabrikation Verwendung finden, während das obenaufstehende, klare Öl vornehmlich Nahrungszwecken dient. Es ist jedoch ganz ohne Nachteil, wenn man den Baumölansatz der Marseiller Seifen teilweise durch andere Öle und Fette zu ersetzen sucht. Ganz besonders gut eignet sich hier in erster Linie helles Olein, weil erwiesenermaßen die aus diesem hergestellten Seifen den aus Baumöl gesottenen durchaus gleich und ebenbürtig sind. Auch Erdnußöl läßt sich sehr gut bis zur Hälfte des Ansatzes als Ersatz für das Baumöl verwenden. Weniger gut, aber bis zu einem Viertel des Ansatzes noch verwendbar, zeigt sich Rinder- oder Hammeltalg, während

die Mitverwendung von Baumwollsaatöl seiner trocknenden Eigenschaften wegen nicht empfehlenswert ist. Die damit hergestellten Seifen sind zwar vom Schnitt weg schön und tadellos; aber bei längerem Lagern läßt sich die Eigenschaft dieses Öles, in der Seife stark nachzufärben, trotz sorgfältiger Bleichung und regelrechter Verseifung nicht unterdrücken.

Das Sieden der Seife selbst ist ziemlich einfach, wenn man mit Ätznatron arbeitet, ganz gleich, ob man nur Baumöl oder andere Öle und Fette mitverwendet. Die Stärke der notwendigen Laugen richtet sich nach der Zusammenstellung des Ansatzes, ihre Menge wird durch Berechnung ermittelt.

100 kg 126—128 %iges Ätznatron ergeben bekanntlich 300 kg Lauge von 38° Bé, die ihrerseits zur Verseifung von 600 kg Öl oder Fett genügen. 1 kg Fett gebraucht demnach zur Verseifung  $\frac{1}{6}$  kg Ätznatron, 100 kg Fett  $100 \cdot \frac{1}{6} = 16\frac{2}{3}$  kg Ätznatron. Kleine Unterschiede ergeben sich allerdings für diese Berechnung insofern, als der Verseifungswert der verschiedenen Fette nicht gleich ist; es genügen jedoch immerhin kleine Korrekturen, um das Verhältnis richtig zu stellen.

Die Verseifung selbst wird am besten mit 24grädiger Lauge durchgeführt, wenn mit Dampf gesotten wird, doch befördert es die Verbandbildung sehr, wenn man im Anfang gleich einige Töpfe Wasser mit in den Kessel gibt. Einem Dickwerden oder Zusammenfahren der Seife muß man natürlich durch Zugeben von Lauge begegnen. Wird der salzhaltige Leimkern vom vorhergehenden Sude mit verarbeitet, so ist ein Dickwerden der Seife weniger zu befürchten, ist dies nicht der Fall, so kann man der Masse während des Siedens etwas Salz zusetzen. Ist die ganze, für den Ansatz berechnete Lauge verarbeitet, so muß ein schöner, klarer Seifenleim im Kessel liegen, der schon guten Druck zeigt. Stich darf er nicht besitzen, widrigenfalls das Sieden fortzusetzen und, wenn nötig, kleine Fettmengen nachzugeben sind. Alsdann wird der Leim so weit abgesalzen, daß ein schöner, flotter Kern erhalten wird, der dem Marseiller Fabrikat entsprechend gegen Phenolphthalein vollkommen neutral ist. Die diesbezügliche Probe wird in der folgenden Weise ausgeführt: Von einer dem Kesselinhalt entnommenen, erkalteten Seifenprobe werden dünne Spänchen geschnitten, die in einer kleinen Probierflasche bzw. -kolben mit reinem 50 %igen Alkohol überschüttet und so lange geschüttelt werden, bis sich die Seife gelöst hat. Hierbei ist zu beachten, daß sich zum Auflösen der Seife der vorgeschriebene Alkohol nicht durch Wasser ersetzen läßt, weil sich die Seifen im Wasser in saures, fettarmes Alkali und Alkalihydrat zersetzen und letzteres dann auf das Phenolphthalein einwirkt<sup>1)</sup>. In die alkoholische Seifenlösung wird alsdann etwas Phenolphthaleinlösung eingetropft. Färbt sich die Seifenlösung rot, so ist die Seife noch alkalisch und in der oben erwähnten Weise so lange zu neutralisieren, bis die Rotfärbung verschwindet. Nun wird der Kessel gut zugedeckt, und die Seife einen oder auch mehrere Tage der Ruhe überlassen. Wenn

<sup>1)</sup> Vgl. S. 45.

sie dann schön dünnflüssig und blank im Kessel liegt, wird sie geformt. Ein Ausschleifen des Kerns würde nur dann nötig sein, wenn derselbe zu salzhaltig und infolgedessen zu stramm wäre. Soll die Seife in Formen erkalten, so verwendet man vorteilhaft flache Behälter, wie beispielsweise niedrige Aufsätze, die man auf einen zementierten Boden auflegt.

Oben wurde schon erwähnt, daß sich gutes Talgolein ebenfalls bis zu einem gewissen Teile als Ersatz des Baumöls mit verwenden läßt. Ein solcher Ansatz<sup>1)</sup> wäre z. B.

325	kg	Baumöl,
165	„	Erdnußöl,
165	„	Talgolein,
108 $\frac{3}{4}$	„	Ätznatron.

Bei der Mitverarbeitung von Olein bringt man vorteilhafterweise zunächst die Hälfte der zum Ansatz nötigen Lauge in den Kessel, läßt sie heiß werden und vermischt sie alsdann lediglich mit dem zur Verseifung bestimmten Olein. Erst wenn dieses vollkommen verseift ist und als kompakter Kern im Kessel liegt, bringt man allmählich die anderen Öle hinzu. Die Seife geht dann schon von selbst wieder in Leim, und man beendet das Sieden, wie oben beschrieben; nur hüte man sich, etwaiges Neutralisieren von überschüssigem Alkali mit Olein bewirken zu wollen, da dasselbe nach dem Zugeben sofort in fein zerteiltem, halbverseiftem und schwammigem Zustande an die Oberfläche der Seife kommt, und ein oft stundenlanges Sieden nötig ist, um diese schwammigen Klumpen mit der übrigen Seife gleichmäßig zu verbinden.

In verschiedenen Seifenfabriken, in welchen Marseiller Seife in großen Mengen hergestellt wird, ist man dazu übergegangen, auch diese Seifen, wie alle anderen Kernseifen, aus Fettsäuren durch Karbonatverseifung herzustellen. Es handelt sich hierbei hauptsächlich um die grünen Marseiller Seifen, welche aus Sulfuröl erhalten werden und in der Textilindustrie in bedeutendem Umfang Verwendung finden. Da die Sulfuröle aber sehr oft einen großen Prozentsatz freier Fettsäuren enthalten, so ist es notwendig, jede Sendung auf ihren Gehalt an Neutralfett zu untersuchen und nach dem Ergebnis der Analyse zu berechnen, ob eine Spaltung des Öles noch lohnend ist. Werden die Unkosten der Spaltung durch den Glyzeringewinn gedeckt, so ist die Spaltung selbst noch zu empfehlen, denn es bleibt dann immer der Vorteil, der sich entgegen der Verseifung des ungespaltenen Öles mit Ätznatron durch die Verseifung der Fettsäure mit Ammoniak soda ergibt. Eine Verseifung der vorhandenen Fettsäuren mit Ammoniak soda für sich ist aber nicht empfehlenswert, da das gleichzeitig vorhandene Neutralfett die Verseifung und namentlich das Entweichen der frei werdenden Kohlensäure erschwert. Da man nun zur Verseifung von 100 kg Öl 16 $\frac{2}{3}$  kg Ätznatron benötigt, dagegen zur Verseifung von 95 kg Fettsäure (gleich 100 kg Neutralfett) 21 kg Ammoniak soda,

<sup>1)</sup> Alle angegebenen Ansätze, auch die für kaltgerührte und halbwarme Seifen, sind der schnelleren und leichteren Übersicht halber für je annähernd 1000 kg Fertigfabrikate berechnet.



so ist die bei der Karbonatverseifung erzielte Ersparnis gleich der Preisdifferenz zwischen  $16\frac{2}{3}$  kg Ätznatron und 21 kg Ammoniaksoda. Um ein Geringes verschiebt sich diese Preisdifferenz allerdings noch zuungunsten der Karbonatverseifung, weil auch hierbei die Schlußabrichtung mit Ätzlauge ausgeführt werden muß, damit das in der Fettsäure stets noch vorhandene Neutralfett ebenfalls verseift wird.

Sollen die Fettsäuren mit Ammoniaksoda verseift werden, so ist das folgende Siedeverfahren anzuwenden. Der Ansatz soll aus etwa 615 kg Fettsäure bestehen und diese Fettsäure noch 5 % Neutralfett enthalten. Zur Verseifung der 584 kg Fettsäure würden daher 129 kg hochgrädige Ammoniaksoda und zur Verseifung der 31 kg Neutralfett  $5\frac{1}{7}$  kg Ätznatron benötigt werden. In der Praxis läßt sich aber die vollkommene Verseifung der vorhandenen Fettsäure mit Ammoniaksoda nicht gut durchführen, auch würde man dabei leicht Gefahr laufen, daß freies kohlensaures Alkali in der Seife verbliebe, was dann wieder die Schlußabrichtung erschweren würde. Man berechnet deshalb die Ammoniaksoda nur auf 90 % Fettsäure, bei 615 kg Ansatz also auf 554,5 kg Fettsäure, welche zu ihrer Verseifung 116,5 kg hochgrädige Ammoniaksoda benötigen. Diese wird direkt im Siedekessel aufgelöst und die Lösung auf 30° Bé eingestellt. Wenn kein hochgespannter Dampf vorhanden ist, ist es besser, die Lösung etwas stärker einzustellen, weil durch schwachen Dampf viel Wasser in den Kessel kommt. Sobald die Sodalösung am Kochen ist, läßt man die Fettsäure von Anfang an in ziemlich dickem Strahl zulaufen. Dieselbe verseift sich sofort; ist guter Dampf vorhanden, der die Masse stets kräftig im Sieden erhält, kann die Fettsäure daher ununterbrochen zufließen, bis die ganze Menge im Kessel ist. Wenn kein Leimkern mitverarbeitet wird, so empfiehlt es sich außerdem, beim Sieden 2—3 % Salz mit zu verwenden; es bildet sich dann sogleich ein Kern, und die freiwerdende Kohlensäure kann leichter entweichen, so daß die Seife nur wenig steigt. Notwendig ist dieser Salzzusatz indessen nicht, ja es gibt sogar Seifensieder, welche die Ansicht vertreten, daß jeder Salzzusatz der Verseifung hinderlich wäre.

Ist der ganze Ansatz im Kessel, so muß so lange gekocht werden, bis alles Alkali verseift und sämtliche Kohlensäure frei geworden und ausgetrieben ist. Die Prüfung der Seife erfolgt wiederum mit Phenolphthaleinlösung. Die Kohlensäure gilt als ausgetrieben, wenn die Masse nicht mehr steigt und die Bildung von Bläschen nicht mehr in Erscheinung tritt. Nunmehr kann die zur Verseifung der noch verbliebenen  $60\frac{1}{2}$  kg Fett nötige, am besten 25° Bé starke Lauge hinzugegeben werden. Die Seife erhält darauf ein ganz anderes Aussehen, sie verliert das Kernige, siedet normal in Platten, wie eine mit Ätzlaugen gesottene Seife aus Neutralfetten und wird dann ebenso abgerichtet, wie vorher beschrieben wurde. Man läßt nun entweder die Seife über Nacht im Leim stehen, um am anderen Morgen die Abrichtung nochmals nachprüfen zu können, oder man salzt aus und läßt die Unterlauge bis zum anderen Tage gut absetzen. Nach 24 Stunden wird die Unterlauge abgelassen oder ausgepumpt und der Kern mit heißem

Wasser oder schwachem Salzwasser verschliffen, bis eine schöne, schliffige Kernseife im Kessel liegt. Im weiteren wird dann die Seife genau ebenso behandelt, als ob sie nur mit Ätzlauge gesotten wäre.

**Palmölseifen.** Das in der Seifenfabrikation beliebteste Pflanzenfett ist wohl das Palmöl, das seiner talgähnlichen Beschaffenheit, seiner leichten Zersetzung und seines angenehmen Geruches halber schon seit langen Jahren eine sehr bedeutende Verwendung gefunden hat und auch heute noch viel und mit besonderer Vorliebe zu Seifen verarbeitet wird.

Wie schon eingangs erwähnt<sup>1)</sup>, kommt das Palmöl in verschiedenen Sorten von größerer oder geringerer Reinheit in den Handel, deren Farbe von Tieforange bis Gelbbraun variiert; die besten Sorten sind das Lagos-, Old Calabar- und das gereinigte Cameroonöl. Das Öl wird aber verhältnismäßig wenig in rohem Zustande verarbeitet, sondern vor seinem Gebrauche gewöhnlich einer Bleiche unterworfen, um Farbstoff und andere Unreinigkeiten zu beseitigen. Seines hohen Gehaltes an Palmitin und seiner leichten Verseifbarkeit halber findet es zu Kernseifen allein, meistens aber in Gemeinschaft mit anderen Fetten, wie Talg, Knochenfett, Olein, Kammfett, Palmkernöl usw., die vorteilhafteste Verwendung. Seifen, zu denen Palmöl mitverwandt wurde, erfreuen sich daher in den verschiedenen Zweigen der Textilindustrie, sowie im Haushalt großer Beliebtheit und bedeutenden Verbrauchs.

Reine Palmölkernseife wird in derselben Weise hergestellt wie Talgkernseife. Wird mit direktem Feuer gearbeitet, so nimmt man 14grädige Lauge zur Verseifung, beim Sieden mit Dampf dagegen 18—20grädige. Wenn alles Öl verseift ist, muß ein schöner, klarer Seifenleim im Kessel liegen. Hält sich eine Probe dieses Seifenleims, auf die Glasplatte genommen, bis zum Erkalten recht klar und zeigt, an die Zunge gehalten, leichten Stich, so kann die Sättigung des Leimes mit Alkali als vollendet angesehen werden. Man siedet nun den Leim entweder noch ganz schaumfrei und trennt dann vorsichtig durch Salz oder 24grädiges Salzwasser oder man siedet den Leim nicht völlig schaumfrei, sondern salzt ihn aus, sobald er gut spinnt, und siedet den Kern klar, nachdem man einen Teil der Unterlauge entfernt hat.

Wünscht man eine marmorierte Seife, so gibt man den etwas angeschliffenen und gefärbten Kern in die Form, krückt mit dem Rührscheit durch und deckt gut zu. Soll eine glatte Seife hergestellt werden, so verschleift man den Kern mit heißem Wasser, bis er genügend flüssig ist, so daß alle in der Seife enthaltenen Unreinigkeiten in die Unterlauge gehen können. Eine aus Palmöl hergestellte Seife entwickelt bald einen angenehmen Veilchengeruch und gibt beim Gebrauch einen schönen, fetten Schaum. Da aber aus reinem Palmöl hergestellte Seifen stets etwas spröde und hart sind, verarbeitet man das Öl meistens mit einem Zusatz weicherer Fette oder auch mit 15—20 % Harz im Fettansatz.

---

<sup>1)</sup> Siehe S. 98.



**Stettiner Palmöl-Hausseife.** 460 kg gebleichtes Palmöl, 115 kg Knochenfett und 85 kg helles Harz werden wie vorher beschrieben verseift. Nach vollendeter Abrichtung, d. h. wenn der Harzseifenleim klar ist und leichten Stich zeigt, wird ausgesalzen und klargesotten. Nach mehrstündigem Stehen im bedeckten Kessel und gutem Absetzen der Unterlauge wird der strotzige Kern in kleine, niedrige Formen geschöpft, damit er schnell erkaltet. Die Seife wird in längliche, viereckige Stücke geschnitten und auf allen vier Seiten gepreßt.

**Palmöl-Harzseife.** Die Palmöl-Harzseife hat ein schönes, wachsähnliches Aussehen, ist durch den Harzzusatz leicht löslich und zeigt in der Wäsche ein gutes Schaum- und Reinigungsvermögen, weshalb sie im Haushalt gern und viel Verwendung findet. Ein guter Ansatz zu dieser Seife würde bestehen aus 460 kg gebleichtem Palmöl, 45 kg rohem Palmöl und 160 kg Harz, doch kann ein Teil des gebleichten Palmöls auch durch ein anderes Fett ersetzt werden. Das Öl wird mit 18—20grädiger Lauge verseift, dann ausgesalzen und darauf das Harz hinzugegeben, welches wieder mit 20grädiger Ätznatronlauge verseift wird. Allerdings kann man das Harz auch schon vor dem Aussalzen in den Seifenleim geben, doch geht es dann weniger leicht in Lösung. Zur Verseifung der 160 kg Harz sind nochmals 160 kg 20grädige Lauge erforderlich. Der Seifenleim soll nur ganz leichten Stich haben und die Glasprobe soll „rutschen“, d. h. sich auf dem Glase schieben lassen und etwas Feuchtigkeit zeigen. Wenn ausgesalzen ist, muß ein schaumfreier Kern im Kessel liegen, anderenfalls müßte noch klargesotten werden. Wird eine marmorierte Seife gewünscht, so wird der dicke Kern, nach gutem Absetzen der Unterlauge, in die Form geschöpft und gut bedeckt, will man dagegen eine glatte, silberstrahlige Seife erhalten, so muß man den klargesottenen Kern erst schleifen. Man entfernt zu diesem Zweck den größten Teil der Unterlauge und schleift den Kern durch heißes Wasser soweit aus, daß die Unterlauge anfängt dick zu werden, und der Kern vollständig gelöst und blank im Kessel liegt. Eine herausgenommene Probe muß sich dann genügend fest zeigen und darf keinen Stich besitzen. Das Schleifen erfordert jedoch eine gewisse Vorsicht, damit die Seife nicht zu leimig wird, Leim absetzt und zu weich bleibt.

**Palmitinseife.** Unter dem Namen „Palmitinseife“ wird eine Seife in den Handel gebracht, welche hauptsächlich aus Palmölfettsäure und einem geringeren Teil anderer Fette hergestellt wird. Ein passender Ansatz hierzu würde bestehen aus 3 Teilen Palmölfettsäure und 1 Teil hellem Olein. Es ist jedoch nicht leicht, helle Palmölfettsäuren zu erhalten, denn das gebleichte Palmöl dunkelt beim Spalten wieder nach, und aus rohem Palmöl hergestellte Fettsäuren sind sehr dunkel und nur durch nachfolgende Destillation rein weiß zu gewinnen. Ein Ansatz, der nur aus Fettsäure besteht, wird natürlich am zweckmäßigsten mit kohlensaurem Alkali verseift. Man hat daher zunächst den Prozentgehalt der Fettsäure festzustellen und danach den Verbrauch an kalzinierter Soda zu berechnen, indem man auf je 100 kg Fettsäure 21 kg kalzinierte Soda ansetzt. Angenommen, man hat einen Gehalt von

90 % freier Fettsäure ermittelt, so sind bei einem Ansatz von 1000 kg  $9 \times 21 = 189$  kg kalzinierter Soda erforderlich. Diese löst man in Wasser auf 30—33° Bé, läßt aufkochen und alsdann die Fettsäure langsam zufließen. 1—2 % Salz, während des Siedeprozesses beigegeben, hält die Masse hübsch locker und verhindert allzustarkes Steigen. Ist alle Fettsäure im Kessel, so wird das Sieden fortgesetzt, bis die Masse nicht mehr steigt und keine Kohlensäurebläschen mehr durchstoßen; dann wird mit Phenolphthalein geprüft, ob auch alles kohlensaure Alkali gebunden ist, und wenn dies der Fall ist, mit Ätzlauge abgerichtet, wozu noch etwa 100 kg 25grädige Lauge gebraucht werden. Die Seife wird dann ausgesalzen und der Kern nach Entfernung der Unterlauge verschliffen, bis sich Leim absetzt. Nach 24stündiger Ruhe im warm bedeckten Kessel wird die Seife in die gut geschützte Form gebracht. Beim Anschneiden zeigt sie ein silberstrahliges Aussehen und besitzt einen angenehmen Geruch.

**Oberschalseife.** Die Verbreitung der Oberschalseifen ist nur eine beschränkte geblieben; als Hauptabsatzgebiet dürfte Berlin zu bezeichnen sein, wo diese Seifen gewissermaßen als Spezialität hergestellt werden. Die Fabrikation dieser Seifen ist auf ein altes Vorurteil zurückzuführen, demzufolge man die oberste Schale einer Form Seife, sowie die Randstücke für besonders gut hielt, weil sie relativ trocken sind und den höchsten Fettgehalt besitzen. Da nach diesen Stücken große Nachfrage war, kam man auf den Gedanken, dieselben direkt nach einem besonderen Verfahren anzufertigen.

Das Sieden der Oberschalseife wird nach Art der Talgkernseife ausgeführt, jedoch mit dem Unterschiede, daß die Oberschalseife ein glattes, flußfreies Aussehen erhalten muß und deshalb in ganz niedrigen Kasten geformt wird. Es werden mehrere Sorten von Oberschalseifen hergestellt, die nach ihrer Qualität verschieden sind und zu abweichenden Preisen in den Handel kommen. Die beste und teuerste Seife dieser Art ist die reine Palmöl-Oberschalseife.

Wie schon der Name besagt, wird sie nur aus Palmöl bester Qualität angefertigt, das zuvor mit Hitze und Luft gebleicht wird. Das Bleichen mit Säure ist hier nicht zu empfehlen, weil bei diesem Verfahren der schöne Geruch des Palmöls verloren geht und auch in der fertigen Seife nicht wieder in Erscheinung tritt. Da das Aussehen der Palmöl-Oberschalseife gelblich sein soll, verwendet man weiter bei dem Ansatz etwas rohes Palmöl zum Färben, je nach dem Ausfall der Bleiche und dem Geschmack der Konsumenten entsprechend. Ein Ansatz aus 640 kg gebleichtem und 6,5 kg rohem Palmöl gibt eine schöne, hellgelbe Färbung. Zum Sieden wird eine Durchschnittslauge von 20° Bé verwendet. Wird mit freiem Feuer gearbeitet, so nimmt man eine schwächere, 10—12grädige Lauge, um den Verband einzuleiten, und arbeitet dann mit 20grädiger Lauge weiter; bei Anwendung von direktem Dampf kann man aber gleich von Anfang an 20grädige Lauge verwenden. Um ein Dickwerden der Masse zu verhüten, gibt man, sobald guter Verband eingetreten ist, nach und nach etwa 2 % Salz in Form von starkem Salzwasser hinzu und fährt auch mit

der Laugenzugabe fort, bis der Seifenleim einen guten, aber nicht zu scharfen Stich aufweist. Sollte während des Siedens durch zu schnelles Zugeben von Lauge eine Trennung des Leimes stattgefunden haben, obwohl noch ein größerer Teil derselben zur vollständigen Sättigung erforderlich ist, so überläßt man die Masse eine Zeitlang der Ruhe oder setzt topfweise bei langsamem Durchsieden reines Wasser hinzu, bis sich die Seife wieder gut verbunden hat. Erst dann fährt man mit dem weiteren Zugeben der Lauge fort. Ist die Seife völlig klar geworden, so zeigt sich beim Ablaufen vom Probespatel ein sehr transparenter, spinnender Leim, der jedoch wieder trübe und kurz abbrechend wird, sobald man die letzte, zur Abrichtung notwendige Lauge zugegeben hat. Wenn man in diesem Stadium den reinen Probespatel in die schaumfrei durchstoßende Seife eintaucht und schnell wieder heraushebt, so wird sich an den Seiten der anhaftenden Seife sofort ein weißer Rand bilden, der sich nach kurzer Zeit über die ganze, mit Seife bedeckte Spatelfläche ausdehnt. Dieser sogenannte Laugenrand, das Trübwerden des vorher klaren Seifenleims, das kürzere Abbrechen, sowie das kurz spinnende, mehr tropfenartig sich gestaltende Ablaufen vom Probespatel sind die sichtbaren Zeichen, daß die Seife genügend mit Lauge gesättigt ist. Auf das Sieden eines gut verbundenen Leims hat man, wie bei allen Seifen, auch bei den Oberschalseifen besonderen Wert zu legen. Eine mangelhaft verseifte, noch freies Fett enthaltende reine Palmöl-Oberschalseife würde nach längerem Lager nicht den verlangten, veilchenartigen Geruch besitzen, sondern infolge des unverseift gebliebenen Fettes unangenehm ranzig riechen.

Bei Verwendung reiner Ätzlauge würden zur Verseifung des obigen Ansatzes und zur Abrichtung auf guten Stich 810 kg 20grädiger Lauge erforderlich sein. Mit dem Urteil über die genügend erfolgte Laugenabrichtung des Leims darf man jedoch nie zu voreilig sein, da sich die zugegebene Lauge mit dem Öl erst allmählich verbindet, und eine zu frühe Prüfung des Stiches leicht zu einem Irrtum Veranlassung geben könnte.

Genügt die Abrichtung des Leims den berechtigten Ansprüchen, so wird die Seife ausgesalzen. Auf obigen Ansatz von 646,5 kg werden zum Trennen ungefähr 48 kg Salz erforderlich sein. Die Unterlauge muß sich danach goldklar abscheiden und vom Probespatel nicht mühsam tropfenweise, sondern stark fließend ablaufen. Während des Aussalzens ist das Feuer bzw. der Dampf nur schwach zu halten, starkes Sieden befördert die Trennung nicht; auch muß man dem Salz Zeit lassen, sich zu lösen. Sobald aber ein Teil des Salzes der Seifenmasse soviel Wasser entzogen hat, daß sich Brühe bildet, geht der weitere Trennungsprozeß schnell von statten. Sind Abfälle vorhanden, so kommen sie gleich nach dem Aussalzen in den Kessel, worauf man einen Teil der Unterlauge durch Auspumpen entfernt und nur soviel davon im Kessel beläßt, als zum Weitersieden nötig ist. Auf knapper Unterlauge siedet die Seife leichter und schneller zu einem strammen Kern, sie braucht außerdem auch weniger Salz zur Fertigstellung. Bei kleineren Ansätzen und vielen Abfällen ist ein Ablassen der Unter-

lauge nicht nötig; es ist dann selten zuviel davon im Kessel, weil die Abschnitte einen Teil der Feuchtigkeit aufnehmen. Vielfach wird die Unterlauge auch vollständig entfernt und durch frisches Salzwasser ersetzt. Man bezweckt damit eine größere Reinigung der Seife, die besonders dann notwendig ist, wenn schmutzige, leimhaltige Fette mit versotten werden. Die Unterlauge reiner Palmölseifen ist jedoch so klar, daß man ohne Bedenken auf einem Wasser fertigsieden kann.

Die zum Aussalzen verwandte Menge Salz ist aber nicht genügend, um der fertigen Seife diejenige Beschaffenheit zu geben, die von einer Oberschalseife verlangt wird. Diese muß nämlich frisch vom Schnitt ein glattes, flußfreies Aussehen zeigen, dabei aber Geschmeidigkeit genug besitzen, um auf dem Lager nicht aufzureißen. Zu obigem Ansatz werden daher noch etwa 30 kg Salz, unter Umständen noch mehr, nachzugeben sein.

Um sich von der Beschaffenheit der Seife zu überzeugen, nimmt man aus der Mitte des Kessels mit einem unten fein durchlöcherten Schöpfer den schaumfreien Kern heraus, läßt ihn mehrere Minuten stehen, damit die Lauge abzieht, und setzt dann nach vorherigem Umrühren größere Posten der Seife gehäufelt auf besonders dazu angefertigte Holzspatel auf. Wenn nach ungefähr zehn Minuten die obere Kruste der Seife erkaltet ist, kann man durch Entfernen derselben an der inneren Seifenmasse erkennen, ob sie noch zu flüssig ist oder nicht. Bleiben diese Proben so lange liegen, bis sie durch und durch abgekühlt sind, und eine schnittfähige Seife liefern, was nach Verlauf etwa einer Stunde der Fall ist, so läßt sich nach dem horizontalen Durchschneiden der Probe noch besser beurteilen, ob die Seife die richtige Beschaffenheit besitzt. Zeigen sich nämlich in der Mitte nur wenige, aber deutlich sichtbare Flußadern, so fehlt noch Salz, erscheint die durchschnittene Probe stark mit Flußadern bis zum Rande hin durchzogen, so daß die Probe ein buntes Aussehen erhält, so ist ebenfalls noch eine weitere Menge Salz hinzuzugeben. Zeigt die Schnittfläche der Proben ein ganz glattes Aussehen, ohne jede Spur einer Flußbildung, und hat die Seife soviel Geschmeidigkeit, daß sie sich, in längere, ganz dünne Streifen geschnitten, leicht zusammenrollt, so kann die Oberschalseife als gut getroffen bezeichnet werden. Das etwa nachzugebende Salz muß fein zerstoßen sein, damit nicht ungelöste Stücke in der Seife verbleiben, die sonst ein späteres Aufreißen veranlassen würden.

Wenn sich die erkaltete Probe kurz und bröcklig zeigt, so ist schon zuviel Salz zur Anwendung gekommen. In diesem Falle gibt man reines Wasser in den Kessel, läßt kurze Zeit hochsieden, um eine gleichmäßige Verteilung zu erzielen, und stellt danach wieder an neuen Proben fest, ob die Seife nunmehr die eben beschriebene, richtige Beschaffenheit besitzt. Sobald die Proben dies anzeigen, wird das Feuer entfernt, ganz gleich, ob noch viel oder wenig Schaum auf der Seife vorhanden ist. Um während des Ausschöpfens ein Durchstoßen der Unterlauge zu vermeiden, läßt man die Seife vor dem Ausschöpfen mehrere Stunden oder über Nacht absetzen, indem man gleichzeitig für gute Kühlung sorgt.

Die Oberschalseife wird am zweckmäßigsten in größeren Holzkübeln ausgetragen, eiserne Gefäße kühlen zu sehr ab und geben kalte Stücke, wodurch die Seife sich schlechter bearbeitet und unansehnlicher wird. Als Formen benutzt man flache Holzkasten von etwa 15 m Länge, 0,67 m Breite und 0,13 m Höhe, die man nur so weit anfüllt, als es die Stärke der Riegel erfordert. Nach dem Ausgießen wird die Oberfläche der Seife im Kasten glatt gestrichen und mit einem kleinen, spitzen Holzstabe geblumt.

Die aus reinem Palmöl angefertigte Oberschalseife hat einen sehr angenehmen Geruch, ist vom Schnitt weg sehr fest, trocknet aber muldenartig ein. Die Ausbeute beträgt etwa 155 %.

In bezug auf die Qualität kommt der vorbeschriebenen Seife am nächsten die Palmöl-Oberschalseife I. Sie wird zum größten Teil aus Palmöl mit Zusätzen von Talg und Schmalz angefertigt. Als Anhalt diene folgender Ansatz:

430 kg gebleichtes Palmöl,  
6,5 „ rohes Palmöl,  
130 „ Talg,  
85 „ helles, geruchfreies Schmalz.

Bei hohen Talgpreisen läßt man diesen gänzlich weg und ersetzt ihn durch andere gute, aber preiswertere Fette, gehärtete Öle u. dgl. Wenn Palmöl in gebleichtem Zustande, d. h. unter Berücksichtigung des beim Bleichen entstehenden Gewichtsverlustes, erheblich teurer zu stehen kommt, als andere gleichwertige Fette, so kann auch dieses bis auf die Hälfte des Gesamtansatzes reduziert werden. Bedingung ist aber, daß sowohl die frische, wie die trockene Seife den charakteristischen Palmölgeruch aufweist. Im übrigen wird aber auch diese Oberschalseife genau in derselben Weise angefertigt wie die vorige.

Die gangbarste Seife der genannten Art ist jedoch die Palmöl-Oberschalseife II. Der Ansatz hierzu ist ein sehr verschiedenartiger, je nach der Konjunktur der Fette und den Ansprüchen, die von der Kundschaft an den Lieferanten gestellt werden. Zur Orientierung dienen folgende Ansätze:

410 kg Listerfett <sup>1)</sup> ,	65 kg gebleichtes Palmöl,
200 „ Naturknochenfett,	6 „ rohes Palmöl,
42 „ Palmkernöl,	215 „ Listerfett I,
6,5 „ rohes Palmöl.	215 „ Listerfett II,
	155 „ helles Schlächterfett.
120 kg gebleichtes Palmöl,	165 kg gebleichtes Palmöl,
8 „ rohes Palmöl,	75 „ Kottonöl,
60 „ Palmkernöl,	165 „ Listerfett II,
80 „ Benzinknochenfett,	110 „ Darmfett,
120 „ Darmfett,	130 „ Kammfett,
60 „ Kammfett,	9 „ rohes Palmöl.
215 „ Schlächterfett.	

Eines der geeignetsten Fette für sekunda Oberschalseifen ist das Listerfett. Es ist in Konsistenz, Farbe, Geruch und Ausbeute sehr

<sup>1)</sup> „Listerfett“ ist amerikanisches Knochenfett; man unterscheidet 3 Qualitäten, die man als Listerfett I, II und III bezeichnet.



passend und ergibt eine schöne, geschmeidige und bei verhältnismäßig wenig Salzverwendung flußfreie Seife. Bei Verarbeitung von viel Kottonöl erhält man im Gegensatz hierzu eine schwammige, leicht lösliche Seife, die auch beim Lagern ungleichmäßig eintrocknet. Wird neben Kottonöl gleichzeitig Palmkernöl verwandt, so verbessert sich dadurch wohl die Festigkeit, nicht aber die Qualität, welche in erster Linie nach der Widerstandsfähigkeit der Seife beurteilt wird. Dem Aussehen nach kann eine Oberschalseife, die Kottonöl und Palmkernöl enthält, aber nicht beanstandet werden, da dasselbe frisch vom Schnitt ein sehr gutes zu nennen ist. Benzinknochenfett überträgt seinen unangenehmen Eigengeruch auch auf die Seife, weshalb die Mitverwendung dieses Fettes nicht überall angängig sein wird. Das Gleiche gilt für Darmfett; dieses hat ebenfalls einen schlechten Geruch, so daß der Zusatz solchen Fettes am besten unterbleibt. Reines Kammfett dagegen ist in dieser Hinsicht nicht zu beanstanden und gibt der Seife ein gutes Aussehen und mehr Geschmeidigkeit.

Das Sieden des sekunda Oberschalseife wird im übrigen in der gleichen Weise ausgeführt, wie es bei der reinen Palmöl-Oberschalseife beschrieben ist.

Eine weitere Seife der gleichen Art wird unter dem Namen Talg-oerschalseife in den Handel gebracht. Der Ansatz besteht lediglich aus reinem, weißen Talg von bester Qualität. Der Hauptwert wird bei dieser Seife auf die möglichst weiße Farbe gelegt, weshalb die größte Sauberkeit bei ihrer Anfertigung geboten ist. Falls der Talg nicht von ganz reiner Beschaffenheit ist, muß er vorher auf schwachem Salzwasser geläutert werden.

Die Anfertigung dieser Seife erfolgt in der gleichen Weise wie die der Palmöl-Oberschalseifen. Bei sehr hartem, stearinhaltigen Talg muß man aber mit der Salzzugabe sehr vorsichtig sein, da oft schon 26 kg Salz für einen Ansatz von 650 kg Fett genügen, um eine glatte, flußfreie Seife herzustellen. Am besten ist es auch hier, die Seife so mit Salz abzurichten, daß beim Anschnitt noch vereinzelte Flußadern wahrzunehmen sind. Eine Talg-Oberschalseife, die sich frisch vom Schnitt gänzlich frei von Fluß zeigt, neigt, wenn sehr harter Talg verarbeitet wurde, leicht dazu, auf dem Lager aufzureißen. Wird auf die weiße Farbe der Seife weniger Gewicht gelegt, so verwendet man neben Talg auch helle Knochen- oder Schmalzfette.

Um der Nachfrage nach billigen, weißen Oberschalseifen genügen zu können, fertigt man vielfach auch eine Oberschalseife III an. Diese wird meistens in der Weise hergestellt, daß eine sekunda Palmöl-Oberschalseife durch eine Palmkernöl-Leimseife zu einer höheren Ausbeute gebracht wird.

Eine Vorschrift ist folgende:

440 kg	Grundseife oder Abschnitte II. Qualität,
226 „	Palmkernöl,
4 „	rohes Palmöl,
20 „	Natronwasserglas,
310 „	Ätznatronlauge von 25° Bé.

Das Wasserglas mischt man mit der Lauge im Kessel und gibt dann die Grundseife oder die Abschnitte hinzu. Sobald alles zergangen ist, wird das Palmkern- und Palmöl bei leichtem Feuer eingebracht und der Verband, möglichst ohne Aufkochen, durch Krücken herbeigeführt. Falls die Verbindung trotz längeren Durchkrückens nicht vor sich gehen will, ist Wassermangel vorhanden. Man gibt dann kleinere Portionen Wasser hinzu, bis der Verband eintritt. Die gut verbundene, gleichmäßig durchgekrückte Seife muß einen guten, mittleren Stich aufweisen, andernfalls ist noch etwas Lauge nachzugeben. Beim Formen ist darauf zu achten, daß die Seife nicht zu heiß in die Oberschalkasten kommt, da sonst leicht ein Absetzen von Unterlauge erfolgt. Man krückt die Seife zweckmäßig so lange, bis sie sich netzartig durchzieht, eine Erscheinung, die den Beginn des Erstarrungsprozesses anzeigt. Die Ausbeute dieser Oberschalseife III beträgt etwa 190 %.

**Oleinkernseife.** Wie bereits eingangs erwähnt, erhält man bei der Stearinfabrikation als Nebenprodukt das Olein, das seit langen Jahren als vorzüglicher Rohstoff in der Seifenfabrikation Verwendung gefunden hat. Die daraus hergestellten Seifen werden namentlich in der Textilindustrie, aber auch im Haushalt mit Vorliebe verwandt. Da das Saponifikat-Olein meistens noch einen gewissen Prozentsatz an Stearinsäure enthält, gibt es ziemlich feste Seifen und auf 100 kg Ansatz etwa 150 kg Ausbeute (Kernseife), während man aus dem Destillatolein, bei oft geringerer Ausbeute, in der Regel ein weiches Fabrikat erhält. Das letztere findet daher gewöhnlich nur in Gemeinschaft mit Palmkernöl bei der Herstellung glatter Kernseifen Verwendung.

Am vorteilhaftesten und einfachsten erfolgt die Herstellung der Oleinkernseife durch Karbonatverseifung, wie sie bereits bei Besprechung der Marseiller-Seife beschrieben ist. Nach erfolgter Abrichtung wird der Seife Salz zugegeben, bis ein schaumfreier Kern entsteht. Die Unterlauge wird, nachdem sie sich gut abgesetzt hat, ausgepumpt oder abgelassen und durch etliche Töpfe schwacher Lauge ersetzt. Mit letzterer läßt man den Kern noch einige Zeit sieden, damit er sich vollständig mit Alkali sättigen kann. Alsdann wird die Seife mit Wasser soweit verschliffen, daß die Unterlauge leicht zu leimen beginnt, und nunmehr gut bedeckt einer 12—18stündigen Ruhe überlassen. Schließlich wird sie vorsichtig von dem geringen Niederschlag abgeschöpft oder abgepumpt. Die Formen werden gut bedeckt.

Eine so hergestellte Seife zeigt beim Schneiden ein schönes, silberstrahliges Aussehen, auch ist sie zart und ziemlich fest. Soll die Oleinkernseife aber in Form einzelner Waschstücke gepreßt oder gestempelt werden, so läßt man sie 24—36 Stunden im Kessel stehen und krückt sie dann in der Form bis zum Erkalten, um auf diese Weise ein ganz glattes Fabrikat zu erzielen. Will man ferner die Festigkeit einer Oleinkernseife durch den Zusatz von gebleichtem Palmöl u. dgl. erhöhen, so ist zunächst das Olein für sich zu verseifen und erst dann, wenn ein Überschuß an kohlen saurem Alkali nicht mehr vorhanden ist, das Zusatzfett selbst und die für seine Verseifung nötige Menge Ätzlauge hinzuzusetzen.



Die Oleinkernseife wird auch noch unter verschiedenen anderen Namen in den Handel gebracht, die Herstellungsweise ist jedoch stets dieselbe.

Reine Oleinkernseife ist frisch ziemlich weich, von hellbrauner Farbe und besitzt einen angenehmen, süßlichen Geruch; beim Eintrocknen erhärtet sie jedoch und ist bei einem Trockenverlust von etwa 12—15 % von genügender Festigkeit. Bei längerem Liegen bleicht sie gut aus und nimmt eine wachsgelbe bis blonde Farbe an.

**Walkfett-Kernseife.** Diese Seife, welche größtenteils aus Walkfett hergestellt wird, findet wegen ihres teilweise hohen Fettgehaltes in der Tuchindustrie, sowie im Haushalte als gute Vorwasch- oder Küchen-seife Verwendung, sofern man sich an Farbe und Geruch nicht stößt.

Wie bereits erwähnt, wird das Walkfett aus dem Seifenwasser der Tuchfabriken gewonnen und ist in der Regel nach verschiedenen, damit vorgenommenen Operationen<sup>1)</sup> ein hell- bis dunkelbraunes Produkt von unangenehmen Geruch. Der Wert des Walkfettes ist ein sehr verschiedener, je nachdem in den Tuchfabriken, aus denen es stammt, beste oder geringere Seifensorten verwandt wurden. In der Regel enthält das Walkfett auch eine mehr oder weniger große Menge Unreinigkeiten oder Unverseifbares; die Farbe des Fettes bedingt gewöhnlich ein Sieden auf mehreren Wassern, ohne daß hierdurch das Aussehen der Seife ein voll befriedigendes wird. Viele Fabriken sind daher dazu übergegangen, das Walkfett zu destillieren und bringen es dann als festes, weißes Olein in den Handel. Als reine Fettsäure läßt sich das Walkfett leicht in ähnlicher Weise wie das Olein selbst verseifen, und man kann unter Umständen eine recht gute Kernseife daraus erhalten. Meist wird es aber mit mehr oder weniger großen Mengen anderer Hartfette versotten, wodurch die Seifen einen besseren Griff und mehr Ansehen erhalten.

Die vorteilhafteste Art der Verseifung für dieses Fett ist naturgemäß die Karbonatverseifung, die in der schon beschriebenen Weise ausgeführt wird. Auf 100 kg Walkfett werden 21 kg kalzinierte Soda benötigt, die in Wasser zu einer 30grädigen Lauge aufgelöst wird. Die Lösung wird zum Sieden gebracht und nun das flüssige Walkfett hinzugegeben; während des Siedeprozesses setzt man weiter 2—3 % Salz hinzu, wodurch ein zu starkes Steigen der Masse verhindert wird. Ist alle Fettsäure im Kessel, so wird die Kohlensäure vollständig ausgetrieben und dann mit 25grädiger Ätzlauge auf leichten Stich abgerichtet. Sollen noch andere Fette, z. B. Knochenfett, Abfallfett oder auch Harz mitverarbeitet werden, so können diese, nebst der dazu nötigen Menge Lauge nunmehr hinzugegeben werden, vorausgesetzt, daß das Walkfett nicht zu dunkel oder zu stark verunreinigt war. Letzterenfalls ist es besser, die Walkfettseife auszusalzen, nach genügendem Absetzen die Unterlauge zu entfernen und dann erst die für den weiteren Fettansatz erforderliche Lauge beizugeben und fertig zu sieden. Die Seife wird dann in gewohnter Weise abgerichtet, ausgesalzen und nach Ent-

<sup>1)</sup> Vgl. S. 127.

fernung der Unterlauge mit heißem Wasser, schwacher Lauge oder 4—5grädigem Salzwasser leicht verschliffen. Ein Klarsieden des Seifenkernes vor dem Ausschleifen ist nicht nötig.

Harz wird übrigens nur solchen Seifen zugesetzt, welche als Hausseifen Verwendung finden, zu Walkseifen aber nicht mitverarbeitet, da seine Seifen ein Verfilzen der Tuche hervorrufen.

Soll aus irgendeinem Grunde die Herstellung der Seife nicht durch Karbonatverseifung erfolgen, so wird ohne Abänderung des Siedeverfahrens selbst an Stelle der Sodalösung eine 25grädige Ätznatronlauge verwandt, und zwar auf 100 kg Walkfett 100 kg Lauge.

**Wollfettseife.** Unter dem Namen „Wollfett“ kommt ein braunes, klebriges, ziemlich festes Fett in den Handel, das aus der rohen Schafwolle dadurch gewonnen wird, daß man die aus der Wollwäsche resultierenden, seifenhaltigen Waschwässer durch Säuren zersetzt<sup>1)</sup>. Auf Grund seiner chemischen Zusammensetzung gibt das Wollfett für sich allein in der üblichen Weise versotten aber keine brauchbare Seife, weshalb es in der Seifenfabrikation auch nur geringe Verwendung, meist nur als Zusatzfett zu den sogenannten Ökonomie-seifen oder zu gewöhnlichen, dunklen Harzseifen findet.

Ein passender Ansatz für eine solche Harzkernseife würde bestehen aus

265 kg	Knochenfett,
55 „	Palmöl,
200 „	Wollfett,
50 „	Harz.

Knochenfett und Palmöl werden zuerst verseift, dann das Wollfett und das Harz nebst der erforderlichen Lauge zugegeben; nach beendeter Verseifung wird auf leichten Stich abgerichtet und ausgesalzen. Nach Entfernung der Unterlauge wird der Kern alsdann auf ein paar Töpfen heller Unterlauge oder Salzwasser schaumfrei gesotten und schließlich nach kurzer Ruhe in die Form gebracht, mit einem Stabe durchzogen und gut bedeckt.

Gleich dem Walkfett kann auch das Wollfett, insonderheit nach vorheriger Verseifung unter Druck, durch Destillation mit überhitztem Wasserdampf gebleicht und gereinigt werden. Einige der so erzielten Produkte (Kernweiß) werden als hochwertige Fettsäuren allen berechtigten Anforderungen gerecht, andere aber, die beispielsweise als „weißes Seifenfett“ u. dgl. gehandelt werden, enthalten vielfach größere Mengen Wasser und Unverseifbares, weshalb beim Einkauf und der Verarbeitung stets Vorsicht geboten ist.

**Harzkernseifen.** Das Harz erfreut sich auf Grund seiner vorzüglichen Eigenschaften, insonderheit seiner leichten Verseifbarkeit, sowie der guten Löslichkeit und Schaumfähigkeit der daraus hergestellten Seifen halber, seit Jahren einer großen Beliebtheit in der Seifenfabrikation, so daß es heute in großen Mengen eingeführt und verarbeitet wird. Eine bedeutende Verwendung findet es vornehmlich bei der

<sup>1)</sup> Vgl. S. 129.

Herstellung von Kernseifen, die, je nach der Farbe und Reinheit des verwandten Harzes, ein helleres oder dunkleres Aussehen besitzen und nach den verschiedensten Methoden hergestellt werden. Nachstehend sollen einige Fabrikationsverfahren beschrieben werden.

Passende Ansätze für Harzkernseifen mit 30—50 % Harz sind folgende:

1. 455 kg Talg,	2. 240 kg Knochenfett,	3. 410 kg Talg,
70 „ rohes Palmöl,	190 „ Talg,	48 „ rohes Palmöl
60 „ Harz.	50 „ rohes Palmöl,	230 „ Harz.
	190 „ Harz.	

Der Fettansatz wird mit 15—20grädiger Lauge, der Siedeweise mit Feuer oder mit Dampf entsprechend, verseift, und wenn ein schöner klarer Seifenleim entstanden ist, ausgesalzen. Nach Entfernung der Unterlauge wird die für das Harz nötige Ätznatronlauge in Stärke von 20° Bé in den Kessel gegeben, und nachdem die Masse wieder zum Sieden gebracht ist, auch das Harz, gut zerkleinert, portionsweise beigemischt. Auf 100 kg Harz rechnet man 100 kg 20grädige Lauge. Nachdem das Harz vollkommen verseift ist, wird auf leichten Stich abgerichtet und mit Wasser oder schwachem 3grädigem Salzwasser ein wenig verschliffen. Nach etwa 12stündiger Ruhe wird die Seife geformt und, falls eine glatte Seife erwünscht ist, in der Form noch kalt gekrückt.

Man kann die Seife aber auch in der Weise herstellen, daß man das Harz gleich von vornherein mitversiedet, die Seife etwas kräftiger abrichtet, dann schaumfrei eindampft und, ohne auszusalzen, nach kurzer Ruhe in die Formen bringt. Solche Seifen haben nur wenig Leimniederschlag und zeigen beim Anschnitt ein silberstrahliges Aussehen, lassen sich aber nur schwer zu gleichartigen Riegeln verarbeiten. Weiter können Harzkernseifen auch durch Karbonatverseifung hergestellt werden, wenn statt Neutralfett Fettsäure verarbeitet wird, das Herstellungsverfahren ist dann das schon mehrfach beschriebene.

Harzkernseife aus 100 Teilen Fett und 80 Teilen Harz. 385 kg Talg und 310 kg Harz werden mit 20—25grädiger Lauge zu einem klaren Leim versotten, der auf Stich abgerichtet wird. Hierauf salzt man den Leim soweit aus, daß eine klare Unterlauge beim Probenehmen vom Spatel abläuft, und siedet noch so lange, bis ein klarer Kern vorhanden ist. Nun läßt man die Seife gut bedeckt 24 Stunden zum Absetzen im Kessel stehen, entfernt alsdann die Unterlauge und schleift die Seife bis zum genügenden Flüssigsein mit heißem Wasser aus. Dieser Grundseife wird nunmehr zwecks Erhöhung der Festigkeit und der Sparsamkeit beim Verbrauch noch etwa 35 % Natronwasserglas eingekrückt; bei richtiger Beschaffenheit muß sie sich hierbei netzartig zeigen und darf nicht absetzen.

Harzkernseife aus 100 Teilen Fett und 100 Teilen Harz. 315 kg Talg und 35 kg rohes Palmöl werden mit 20—25grädiger Lauge verseift, zu einem klaren, schaumfreien Leim versotten, auf leichten Stich abgerichtet und dann ausgesalzen. Ist die gut abgesetzte Unterlauge entfernt, gibt man 315 kg 25grädige Ätznatronlauge und nach und

nach 350 kg zerkleinertes Harz zu dem Kesselinhalt, läßt bis zur völligen Verseifung des Harzes einige Zeit sieden und richtet mit 25grädiger Lauge auf guten Stich ab. Die so erhaltene, ziemlich feste Seife wird alsdann nochmals von der Unterlauge getrennt, mit heißem Wasser gut ausgeschliffen und nochmals abgerichtet. Alsdann überläßt man sie warm bedeckt einer 24—36stündigen Ruhe. Die Seife wird dann in die Form geschöpft und in dieser mit einer starken, etwa 36grädigen Lösung von Kristallsoda (5—6 kg auf 100 kg Seife) durchgekrückt, um eine größere Festigkeit zu erzielen. Hiernach krückt man die Seife kalt. Vielfach mischt man der Kristallsodalösung auch 1—2 kg Natronwasserglas zu, das ein Auswittern der Soda verhindert und so für das Aussehen der Seife von Vorteil ist.

Harzkernseife mit 100—120 % Harz. Der Ansatz für solche Seife besteht gewöhnlich aus Knochenfett. Man gibt, je nach der Größe des Ansatzes, einige Töpfe Unterlauge in den Kessel, dazu einige Töpfe 25grädige Ätznatronlauge und bringt etwaige Abfälle dazu. Ist ein Teil derselben gelöst, so kommen auch das Fett und Harz in den Kessel. Man hält nun die Masse stets so, daß sie einer dicksiedenden Seife ähnlich sieht und gibt deshalb stets 25grädige Ätznatronlauge nach, wenn die Fette dies verlangen. Auf 100 kg Fett werden 100 kg 25grädige Lauge und auf 100 kg Harz etwa 80 kg Lauge benötigt. Siedet die Seife auffällig dick, so kann auch noch Unterlauge nachgegeben werden. Die fertige Seife muß einem dicken, braunen Teig ähnlich sein. Nimmt man ein Muster auf den Holzspatel, so läßt sich die Seife häufeln, ist ungewöhnlich heiß und bleibt erkaltet gleich dick, ohne Flußstreifen zu bilden. Die fertige Seife stößt keine Lauge, aber doch große Rosen durch, an denen man einige Spuren von Lauge wahrnehmen kann. Nach Fertigstellung deckt man den Kessel fest zu und formt am nächsten Morgen in langen, mehr breiten als hohen Formen.

Transparente Harzkernseife. 360 kg Talg, 55 kg rohes Palmöl und 275 kg helles Harz werden zusammengeschmolzen und einige Abschnitte darin gelöst. Hierauf werden 690 kg 20grädige Lauge zugekrückt und, wenn ein guter, leimiger Verband vorhanden ist, weiter 28grädige Lauge hinzugesetzt, bis man an der herausgenommenen Glasprobe das Absetzen von Leim erkennen kann. Zu beachten ist, daß die Seife bei diesem Verfahren nicht zu heiß werden darf, da sie sonst schaumig wird, und daß sie nicht zu weit getrennt werden soll, wenn man ein transparentes Aussehen erzielen will. Wenn die genommenen Glasproben messerrückenstark auflegen und erkaltet kleine, grauschwarze Punkte zeigen, muß man mit dem Trennen aufhören. Die Seife wird alsdann dauernd gekrückt, nach dem Fertigsein fest im Kessel bedeckt und nach einiger Ruhe geformt.

Schwarze Harzkernseife Diese Seife, die auch unter dem Namen „Bergmannsseife“, „Mansfelder Seife“ usw. vorkommt, wird in folgender Weise hergestellt: 490 kg Palmkernöl, 55 kg Talg, 100 kg Harz werden mit 645 kg 25grädiger Ätznatronlauge zu einem klaren Leim versotten, den man nach Zusatz von 25—30 kg Goudron (Destillationsrückstand der Stearinfabriken) gut abrichtet und schaumfrei

siedet, worauf mit Salz getrennt wird. Nach gutem Absetzen wird die Unterlauge entfernt, der Kern unter Krücken mit etwas heißem Wasser verschliffen, und die fertige Seife alsdann in die Form geschöpft und kalt gekrückt. — In ähnlicher Weise kann diese Seife auch aus Walkfett, Knochenfett, dunklem Talg, Palmkernöl, Kottonölsatz und dunklem Harz mit 25grädiger Ätznatronlauge, gegebenenfalls unter Zusatz von 5 % Goudron als Kernseife hergestellt werden.

**Terpentinseife.** Die einfachste Art, eine sogenannte Terpentinseife anzufertigen, besteht darin, daß man einer Harzkernseife nachträglich einige Kilo Terpentinöl zukrückt. Eine gewöhnliche Harzkernseife wird in eine kleine Form von etwa 10 Zentner Inhalt geschöpft und 12,5 kg in wenig Wasser gelöste Kristallsoda dazu gekrückt. Wenn alles gut verrührt ist, werden noch 2,5—3 kg Terpentinöl beigegeben. Die Form bleibt unbedeckt stehen.

**Russische Sattelseife.** Die echte russische Sattelseife, die in der Regel nicht in Stangen, sondern in Dosen verkauft wird, ist eine Talgharzseife, die zur Hälfte aus russischem Talg, zur Hälfte aus Harz hergestellt ist. Man verseift diesen aus Fett und Harz bestehenden Ansatz mit halb Pottasche und halb Sodalauge von 24° Bé, läßt den Leim absetzen und verschleift den Kern mit etwas warmem Wasser. Die klare, weiche Seife wird in Dosen oder Fässer gefüllt. Eine gute Sattelseife in Stangen wird dadurch erhalten, daß man 10 Teile Talg, 5 Teile rohes Palmöl und 3½ Teile helles Harz zu einem Kern versiedet und nach Entfernung der Unterlauge etwa 7 Teile 27grädige Ätznatronlauge und hierauf 7 Teile Palmkernöl hinzugibt, auf leichten Stich abrichtet und nochmals mit Salzwasser soweit trennt, daß die Seife flattert und die Fingerprobe näßt.

### Kernseifen auf Leimniederschlag.

Die Herstellung der handelsüblichen, glatten Kernseifen beruht im wesentlichen auf zwei verschiedenen Siedemethoden, von denen jede unter Berücksichtigung der jeweils zur Verarbeitung kommenden Fette ihre Berechtigung hat. Beide haben den Zweck, alle in dem Kern etwa vorhandenen Unreinigkeiten mit dem überschüssigen Wasser und Alkali aus der Seife auszuschcheiden und sonach eine vollkommen reine Seife zu erzielen. Das eine Verfahren ist gekennzeichnet durch das Ausschleifen des auf Unterlauge gesottenen Kernes mittels Wasser bis zur Leimbildung und wird bei allen aus tierischen Fetten, Olivenöl und Palmöl gesottenen Seifen angewandt. Das zweite beruht auf der Bildung eines Leimniederschlags, der dadurch hervorgerufen wird, daß man die fertig abgerichtete Seife mit Salzwasser soweit trennt, daß eine Leimabscheidung erfolgt. Dieses Verfahren ist, wie eingangs auseinandergesetzt, nur bei Mitverarbeitung von Kokosöl oder Palmkernöl möglich und wird teils auf direktem, teils auf indirektem Wege ausgeführt.

Werden größere Mengen dieser letztgenannten Fette mitverarbeitet, so wird der ganze Ansatz mit 25—30grädiger Ätznatronlauge verseift,



auf schwachen Stich abgerichtet und mit starkem Salzwasser leicht getrennt. Von der mehr oder weniger sorgfältigen Beobachtung dieser Punkte hängt es ab, ob schaum- und flockenfreie Seifen mit möglichst wenig Leimniederschlag erhalten werden oder nicht. Sollen hingegen dunkle Fette und Harze mitverarbeitet werden, so ist es richtiger, diese vorzusieden und als ausgesalzenen Kern, schon teilweise gereinigt und entfärbt, der Seife zuzuführen. Auch ein etwa vorhandener Leimkern kann bei solchem Vorsud mit eingeschmolzen werden, da sein Aussehen auf diese Weise nur gewinnen kann.

Es ist gewiß nicht leicht, bei der so häufig wechselnden Konjunktur im Öl- und Fetthandel ein immer gleichmäßig schönes Fabrikat zu erzielen, um so mehr muß daher der Seifensieder bedacht sein, die Eigenschaften und die besten Verseifungsmethoden aller jeweilig zur Verwendung kommenden Fette und Öle kennen zu lernen, um sie naturgemäß zu behandeln und ihnen sozusagen die beste Seite abzugewinnen.

Es ist deshalb ganz besonders notwendig, die in den früheren Abschnitten dieses Handbuches enthaltene Beschreibung der in der Seifenfabrikation angewandten Fette, fetten Öle, Fettsäuren und Harze eingehend zu studieren und sich mit ihren Eigenschaften vertraut zu machen. Auf Grund der dadurch erlangten Kenntnisse wird es jedem Praktiker, besonders aber dem Anfänger, leichter werden, einerseits etwaige, bisher noch nicht verarbeitete Fettstoffe ihrer Eigenart gemäß, vorteilhaft und nutzbringend zu verarbeiten, und andererseits zu beurteilen, welche Fette bzw. Öle sich trotz etwaiger billiger Preise nicht zur Herstellung einwandfreier Seifen verwenden lassen.

Alle abgesetzten Seifen müssen schmutzfrei und glänzend sein. Niemand wird eine tot oder schmutzig aussehende Seife als gut befinden, selbst wenn der Fettsäuregehalt einer solchen höher sein sollte als der einer klaren, blanken Seife. Man wählt daher zum Ansatz von vornherein schmutzfreie Fette oder Fettsäuren von möglichst heller Farbe, die gegebenenfalls noch durch Aufkochen mit Salzwasser geklärt werden. Falls auch dies nicht genügt, läßt sich durch das oben schon erwähnte Kernvorsieden eine weitere Verbesserung erzielen. Die gebräuchlichste Siedeweise ist jedoch das direkte Sieden unter Verwendung von Neutralfetten und Ätzlauge, wobei aber vor allem darauf geachtet werden muß, daß die Verseifung eine vollständige ist und unverseifte Fettreste in der Seifenmasse nicht zurückbleiben.

Der ganze Siedevorgang ist, um das noch einmal zu betonen, ein chemischer Prozeß, der sich um so vollkommener vollzieht, je mehr man ihm Zeit zur vollständigen Entwicklung läßt. Selten wohl sind diejenigen Seifen die schönsten, die am schnellsten fertig gemacht sind, und ganz unzweifelhaft ist das Vorkommen so vieler Seifen, die nach verhältnismäßig kurzer Zeit besonders an der Oberfläche ungebundene Fettsäuren aufweisen, mit auf Rechnung einer allzu schnellen Fabrikationsweise zu setzen. Wenn Palmkernöl und Kokosöl hoch im Preise stehen, so daß ihre Mitverarbeitung in größeren Mengen nicht mehr lohnend ist, und andere Fette, wie Kammfett, Knochenfett, Erdnußöl, Kottonöl, gehärtete Fette u. dgl. an ihrer Stelle überwiegend im Ansatz

vertreten sind, so ist es unbedingt richtiger, zum Teil sogar notwendig, solche Fette vorzusieden, damit man nicht allein helle, sondern auch feste Seifen erhält. So gesottene Seifen halten sich außerdem besser auf Lager und bleichen nach.

Je nach der Art der betreffenden Zusatzfette lassen sich größere oder kleinere Mengen derselben beim Ansatz mitverwenden, da einerseits die Festigkeit der Seife, andererseits die Schaumfähigkeit durch den Charakter des Fettansatzes weitgehend beeinflußt wird. So lassen sich z. B. aus gutem Rindertalg bei einem Zusatz von nur 10—12 % Kernöl sehr schöne, feste und gut aussehende Seifen anfertigen; in Konsumentenkreisen sind aber solche Seifen trotz ihres sparsamen Verbrauchs nicht beliebt, weil sie zu wenig schäumen. Sollen oder dürfen die Seifen Harz enthalten, wie z. B. Oranienburger Seife, hellgelbe Kernseife oder Sparkernseife, so lassen sich aus vorwiegend talgartigen Fetten bei einem Harzzusatz von 15—20 % auch ohne Kernöl noch ziemlich gut schäumende Seifen herstellen; aber das, was der deutsche Verbraucher in bezug auf leichtes Schäumen verlangt, ergeben solche Zusammenstellungen nicht. Man wird daher gut tun, Ansätze mit weniger als 25 % Kernöl nicht zu versieden und die etwaigen Harzzusätze ganz außer Betracht zu lassen. Ferner ist es bei stärkerer Mitverwendung von Talg oder talgartigen Fetten ratsam, diese zunächst in Kern zu sieden, um eine bessere Verseifung und, was namentlich bei Anwesenheit auch von weicheren Fetten sehr in Betracht zu ziehen ist, eine festere Seife zu erzielen.

Scheint es des billigeren Preises wegen geboten, Kottonöl, Erdnußöl oder Leinöl mit zu verarbeiten, so verwende man mit Rücksicht auf die Festigkeit der Seifen nicht mehr als 33 % davon; bei gleichzeitigem Harzzusatz empfiehlt es sich sogar, mit dem Zusatz der genannten Öle nicht über 25 % hinauszugehen.

Kottonöl und Leinöl sind trocknende Öle, ganz besonders das letztere. Seifen mit solchen Zusätzen unterliegen daher der Gefahr, nach kürzerem oder längerem Lager erst gelb- und später braunfleckig zu werden. Vielfach ist die Meinung verbreitet, daß man sich durch kräftige Abrichtung der Seifen gegen dieses Gelb- oder Braunfleckigwerden schützen könnte; diese Anschauung ist jedoch vollkommen irrig, da sich gerade die mäßig bis schwach abgerichteten Seifen am längsten halten, während eine kräftigere Abrichtung die Fleckenbildung in besonderer Weise zu begünstigen scheint. Von den vorgenannten beiden Ölen ist das Leinöl das in dieser Beziehung empfindlichere, während das Kottonöl, das jetzt in zweckmäßigerer Weise als früher gewonnen wird, die genannten Mängel nur mäßig in Erscheinung treten läßt. Es lassen sich daher die besseren Marken desselben, und zwar vorzugsweise die aus entschälter Saat gewonnenen Öle, in beschränktem Maße mit zur Anfertigung abgesetzter, weißer Kernseifen heranziehen, indem sie zunächst mit den anderen zur Verwendung kommenden, talgartigen Fetten zu Kern vorgesotten werden. Nach Entfernung der Unterlauge ist alsdann die zur Verleimung des Kernöls nötige Ätzlauge hinzuzugeben und anzusieden. Befindet sich das Ganze im Kochen,



so fügt man allmählich das Kernöl so hinzu, daß die Verseifung der jeweiligen Einzelmengen vollzogen ist, ehe man ein weiteres Quantum hinzufließen läßt. Man vermeidet auf diese Weise die gleichzeitige, plötzlich eintretende und heftig verlaufende Verseifung der gesamten Kernölmenge und das damit verbundene starke Steigen der im Kessel befindlichen Seifenmasse. Nach beendeter Zugabe muß eine ruhig siedende Seife im Kessel liegen, die guten Druck, genügende Festigkeit und nur einen mäßigen Stich besitzt. Trennt man jetzt die Seife mit starkem, 24grädigem Salzwasser vorsichtig so weit ab, daß man die Abscheidung des Leimes vom Kern eben bemerken kann, so muß von der Oberfläche bis auf den Leimboden eine schöne, reine, gut abgesetzte und fleckenlose Seife vorhanden sein.

Schaumige und schmutzfleckige Seifen sind immer ein Beweis dafür, daß zu kräftig abgerichtet wurde, und daß eine stärkere Trennung mit Salzwasser notwendig ist. Es ist daher besonders zu beachten, daß vollständig kaustisch gesottene Seifen eines als Stich bemerkbaren Überschusses an Alkali nicht bedürfen, und daß um so weniger Salzwasser zur Erzielung einer schaum- und schmutzfreien Seife erforderlich ist, je genauer man in bezug auf den Alkaligehalt das Richtige trifft.

Alle kräftig und auf Stich abgerichteten Seifen entbehren, wenn rein kaustisch gesotten, der Flüssigkeit und Beweglichkeit. Sie sind zäh und leimig und lassen aus diesem Grunde Schmutz und färbende Teile nicht oder nur ungenügend nach unten sinken. Aus diesem Grunde sind sie auch besonders dann sehr schmutz- und buntfleckig, wenn zum Trennen viel Salzwasser verbraucht wurde.

Im folgenden soll nun die Herstellung einer abgesetzten Kernseife aus den vorgenannten Materialien näher beschrieben werden.

**Wachskernseife oder weiße Kernseife.** Angenommen, es soll ein größerer Ansatz von Neutralfett zu glattweißer Kernseife verarbeitet werden. Der Siedekessel ist mit Dampfleitung versehen und besitzt am Boden einen Ablaßhahn zum Ablassen der Unterlauge. Der Ansatz auf je 1000 kg Fertigfabrikat soll bestehen aus:

160 kg Talg, talgartigem oder gehärtetem Fett (Talgol),  
160 „ Kottonöl oder hellem Erdnußöl,  
325 „ Kernöl oder Abfallkokosöl.

Talg, Talgfett oder Talgol nebst Kottonöl oder Erdnußöl kommen zuerst in den Kessel und werden mit 20grädiger Lauge verseift. Zur vollständigen Verseifung von 320 kg Fett würden ungefähr 385 kg 20grädiger Ätznatronlauge nötig sein, die man praktischerweise aus einem hochstehenden, mit einem Flüssigkeitsmesser versehenen Laugenbehälter direkt in den Siedekessel einfließen läßt. Man läßt zunächst etwa  $\frac{1}{10}$  der notwendigen Lauge zulaufen und dann Dampf einströmen. Der Verband bildet sich sehr schnell, worauf man langsam, unter ruhigem, gleichmäßigen Sieden weiter Lauge zulaufen läßt, immer darauf achtend, daß der Verband nicht gestört wird. Je mehr Lauge in den Kessel kommt, um so dicker wird der Seifenleim, so daß es sich empfiehlt, starkes Salzwasser bereit zu halten, um mit seiner Hilfe einem vollständigen Dickwerden der Masse vorzubeugen. Da das Salz

aber trennend wirkt und somit den Verband stört, muß gegebenenfalls mit der Zugabe von Salzwasser vorsichtig verfahren werden, 1 % Salz, auf den Ölsatz gerechnet, genügt gewöhnlich, um den Seifenleim hinreichend flüssig zu halten. Wenn die Lauge bis auf einen kleinen Rest im Kessel ist, wird die Seife auf dem Probespatel einer genaueren Prüfung unterzogen. Bei einiger Übung ist leicht zu erkennen, ob sie mit Alkali gesättigt ist, oder noch eines größeren Laugenquantums bedarf. Stich soll die Seife nicht haben, es genügt vollständig, wenn sie sich beim Auftropfen einer Phenolphthaleinlösung leicht rötet. Sollte es aber einmal vorkommen, daß das Laugenquantum zu reichlich bemessen wurde, so ist der vorhandene Stich durch Nachgabe von etwas Fett oder Öl wieder aufzuheben. Ist die Seife richtig getroffen, so wird sie allmählich mit Salz überstreut. Während sich die Unterlauge ausscheidet, beginnt die Seife allmählich zu reißen. Die Unterlauge selbst muß vollständig klar bleiben und darf sich nicht trüben oder beim Erkalten gallertartig werden. Ist letzteres der Fall, so ist dies ein Beweis dafür, daß sich noch ungebundenes Alkali in der Seife befindet, das durch weiteren Zusatz von Fett oder Öl, oder besser etwas Fettsäure zu neutralisieren ist.

Die Seife bleibt nun einige Stunden ruhig stehen, damit sich die Unterlauge gut absetzen und schließlich abgelassen werden kann. Als dann wird die zur Verseifung des Palmkernöls nötige Lauge, nicht ganz 210 kg einer 30grädigen Ätznatronlauge, in den Kessel gebracht und das oben erwähnte Palmkernöl allmählich hinzugegeben. Ist auch dieses im Kessel, und hat man eine ruhig siedende, dem Anschein nach fertige Seife erhalten, so prüft man die Abrichtung. Ein geübter und erfahrener Seifensieder wird schon am Griff und Fingerdruck einer abgekühlten Probe beurteilen können, ob die Seife genügend abgerichtet ist oder nicht. Der Anfänger wird aber zunächst noch die Zunge zu Hilfe nehmen müssen, um festzustellen, ob und wieviel Abrichtung vorhanden ist. Auf Grund des Befundes ist das erhaltene Produkt gegebenenfalls zu korrigieren, indem man entweder noch Lauge nachgibt oder den vorhandenen Alkaliüberschuß mit Öl oder Fett aussticht.

Nun nimmt man zu den weiteren Proben Phenolphthaleinlösung zu Hilfe. Läßt man einen Tropfen derselben auf die Oberfläche einer zu untersuchenden Seife fallen, so färbt sich diese bei einem etwaigen Alkaliüberschuß blutrot, bleibt aber farblos, wenn noch Abrichtung fehlt. Man kann also mit diesem Reagens leicht und genau feststellen, ob alles Fett mit Alkali gesättigt, oder ob von letzterem schon ein Überschuß vorhanden ist<sup>1)</sup>. Man läßt nun die Seife noch eine Zeitlang sieden, um an Hand weiterer Proben festzustellen, daß sich der vorhandene, geringe Laugenüberschuß nicht wieder verliert. Bleibt das Ergebnis unverändert dasselbe, d. h. zeigt die Seife beim Auftröpfeln der Phenolphthaleinlösung eine schwache Rötung, so wird sie mit 20grädigem Salzwasser getrennt. Da die Seife aber nur geringen Alkali-

<sup>1)</sup> Diese Probe ist jedoch nur zuverlässig, wenn freies kohlensaures Alkali, das ebenfalls Rotfärbung veranlaßt, nicht vorhanden ist.

überschuß besitzt, so geht sie mit schon geringen Mengen der Salzlösung (32—38 kg) leicht aus dem Verband und setzt den Leim ab. Wenn der ausgesalzene Kern, mit dem Spatel geworfen, flattert, bei der Druckprobe leicht näßt, und wenn sich beim Ablaufen vom Spatel trockene Stellen zeigen, so ist die Seife genügend getrennt und fertig. Nach 36stündiger Ruhe im gut bedeckten Kessel wird sie nunmehr in die Formen geschöpft oder mittels Rotationspumpe entweder ebenfalls in Formen oder in den Behälter der Kühlmaschine abgepumpt. Der im Kessel verbleibende Leim wird mit Fett oder besser Fettsäure ausgestochen, wobei sich gleichzeitig ohne weiteren Salzzusatz eine klare Unterlauge ergibt, die sehr rein ist und gewöhnlich, dem Glyzerin-gehalt der verarbeiteten Öle und Fette entsprechend, 7—8 % Glyzerin enthält<sup>1)</sup>.

Das Sieden aller Seifen auf Leimniederschlag, welche Harz enthalten, wird ebenfalls wie vorbeschrieben ausgeführt. Das Harz wird mit im Kern versotten, wodurch es bereits weitgehend entfärbt und vom Schmutz befreit wird. Arbeitet man jedoch von vornherein mit reinen Fetten oder Ölen, so kann man den ganzen Ansatz direkt versieden und fertig machen; man verwendet dann eine nur 30grädige Ätzlauge, behandelt aber das Abrichten und Trennen der Seife wie oben beschrieben.

Um eine besonders schöne, weiße Seife zu erzielen, kann man, falls genügend Zeit zur Verfügung steht, auch so arbeiten, daß der Talg und das Öl zuerst verseift und ausgesalzen werden. Nach Entfernung der Unterlauge kommt alsdann das Kernöl und die Lauge in den Kessel, nach deren Verseifung nochmals ausgesalzen und die Unterlauge abgelassen wird.

Zu dem ausgesalzenen Kern bringt man nun soviel Wasser, daß er sich verleimt und als dünne, stark verschliffene Seife hochsiedet. Wenn richtig abgerichtet, ergibt sich alsdann bei genügend langem Absitzen eine sehr reine, weiße Seife.

Kommen Fettsäuren zur Verarbeitung, so werden dieselben natürlich mit Ammoniaksoda verseift. Handelt es sich um einen frischen Ansatz, so wird die Sodalösung, welche zur Verseifung des ganzen Ansatzes gebraucht wird, gleich in dem Siedekessel bereitet. Soll der Ansatz aus 5000 kg Fettsäure bestehen, die 90—95 % freie Fettsäure enthält, so sind 90 % vom ganzen Ansatz, d. h. 4500 kg reiner Fettsäure mit  $45 \times 21 = 945$  kg Ammoniaksoda zu verseifen. Die Sodalösung selbst wird auf 30° eingestellt. Sobald sie am Kochen ist, läßt man die Fettsäure zulaufen. Erfolgt der Dampfzutritt den Verhältnissen entsprechend, so braucht der Zulauf nicht unterbrochen zu werden, bis der ganze Ansatz im Kessel ist. Entweder gleich von Anfang an oder auch beim Zulaufen der Fettsäure gibt man 2—3 % Salz in den Kessel, die Seife wird dann nicht so dick, die Kohlensäure kann leichter entweichen und die Masse kommt nicht allzu sehr zum Steigen. Es wird nun gekocht, bis alle Soda gebunden und die Kohlensäure ausgetrieben ist, und in

<sup>1)</sup> Vgl. S. 270.

der gleichen Weise weiter gearbeitet, wie bei Besprechung der „Mar-seiller-Seife“ bereits eingehend beschrieben wurde.

Es muß hier jedoch bemerkt werden, daß nur einige Spaltverfahren Fettsäuren ergeben, bei deren alleiniger Verarbeitung man ebenso schöne, helle und weiße Kernseifen erhalten kann, wie aus Neutralfetten. Wenn trotzdem mit Fettsäuren gearbeitet werden muß, so hilft man sich durch nachträgliches Bleichen der Seife, wozu verschiedene Bleichmittel zur Verfügung stehen, die der fertigen Masse beim Ausschleifen oder vorher schon beim Aussalzen zugegeben werden (Blankit). Sollen Talg oder Erdnußöl mit verarbeitet werden, so ist es besser, diese als Neutralfett zu verseifen, das wesentlich schönere Seifen ergibt, als wenn nur Fettsäuren verarbeitet werden. Die Arbeitsweise ist dann so, daß zuerst die Fettsäure mit Ammoniaksodalösung verseift wird, und erst, wenn die Kohlensäure vollständig ausgetrieben ist, die Lauge für das Neutralfett zugegeben wird. Hierauf läßt man aufsieden und das Neutralfett hinzufließen. Besser verseift man allerdings das Neutralfett besonders in einem zweiten Kessel, salzt aus und schöpft oder pumpt den Kern zu der Seife aus Fettsäure. Das Fertigsieden geschieht dann in derselben Weise, wie vorher beschrieben wurde.

Fast dieselbe Arbeitsweise wie bei der Verseifung von Fettsäuren ergibt sich, wenn nach dem Krebitz-Verfahren gearbeitet wird. Sobald die Sodalösung, der sogleich 5 % Salz zugesetzt wird, am Kochen ist, beginnt man mit dem Eintragen bzw. Einstreuen der Kalkseife. Während man das Ganze in lebhaftem Sieden erhält, schreitet die Umsetzung gleichmäßig, ohne stürmische Reaktion fort und ist meistens 2—3 Stunden nach Einbringung der letzten Kalkseife beendet. Man hat hier zu beobachten, daß in der kochenden Seifenmasse Kalkseifenteilchen nicht sichtbar bleiben, da erst nach deren völligem Verschwinden der Verseifungsprozeß beendet ist. Die Masse wird nun vorsichtig ausgesalzen. Sobald sich eine milchige Unterlauge zu zeigen beginnt, und die Seife beim Werfen mit dem Spatel größere Blasen nicht mehr bildet, ist die Trennung nahe. Die Seife soll nun ganz gelinde sieden, damit sie Zeit hat, die Lauge abzusetzen. Der Kern muß gloßfleckig nach oben kommen und die milchige Unterlauge von unten durchstoßen. Beim Werfen mit dem Spatel muß der Kern schwer sein und darf nur kleine, dünne Blasen in Erscheinung treten lassen. Sind alle diese Anzeichen vorhanden, so kann man annehmen, daß die Unterlauge keine Seife mehr gelöst enthält. Die Seife soll dann nochmals  $\frac{1}{2}$ —1 Stunde schwach durchsieden, worauf sie einer etwa 12stündigen Ruhe überlassen wird. Nach Ablauf dieser Zeit hat sich die Unterlauge und der Kalkschlamm abgesetzt; der letztere wird am besten in einen besonderen Behälter abgelassen oder ausgepumpt, während die dünnere, gelbliche Unterlauge getrennt aufgefangen wird. Der Kalkschlamm wird alsdann sofort mit heißem Wasser übersprengt und soweit verdünnt, daß sich die darin befindliche Natronseife zu einem dünnen, nicht zu zähen Seifenleim auflöst und die Kalkmilch selbst dünn von der Krücke tropft. Je mehr Leimfett (Kokosöl oder Palmkernöl) im Ansatz ist, desto höher dürfen die Baumégrade der oben

ausgeschiedenen Lösung sein, und umgekehrt, je mehr Kernfette vorwiegen, desto schwieriger löst sich die Seife in der salzhaltigen Flüssigkeit, die alsdann mit Wasser weitgehend zu verdünnen ist. Niemals darf aber, selbst bei einem hohen Prozentsatz an talgartigen Fetten, die klare Lösung schwächer als 3° Bé sein, da sich sonst die Seifenlösung trübt und der Kalkrückstand schlecht abzapressen ist.

Die aus der Filterpresse ablaufende Seifenlösung wird zum Ausschleifen des Seifenkerns benutzt, während der Rest zweckmäßigerweise mit der Unterlauge auf 24° Bé eingedampft und zum Auflösen der für den nächsten Sud benötigten Sodamenge wieder benutzt wird. Die Salzlauge kann nämlich zu mehreren Suden immer wieder Verwendung finden, da der Kalk ein nicht zu unterschätzendes Entfärbungsvermögen besitzt. Bei Wiederverwendung ist jedoch auf den Sodagehalt Rücksicht zu nehmen, der in der Regel gerade den Überschuß über die äquivalente Menge bildet.

Das Ausschleifen des Kerns im Seifenkessel geschieht in der üblichen Weise wie bei den anderen, vorbeschriebenen Verfahren. Es ist nur darauf zu achten, daß bei einer gleichzeitigen Verarbeitung von Ausstichkern auch die entsprechende Menge Ätznatronlauge zugesetzt wird. Eine gewisse Menge derselben ist aber auch beim Ausschleifen an sich notwendig, auch wenn die Seifenmasse selbst vollkommen verseift ist. Die jeweils erforderliche Menge hängt dabei von der nötigen Ausschleifflüssigkeit ab, für deren Herstellung sich, wie erwähnt, am besten die von der Filterpresse ablaufende Seifenlösung eignet. Diese Seifenlösung enthält schon etwas Soda und Salz, es fehlt demnach nur noch etwas Ätznatron, dessen Konzentration am besten mit etwa 1 % bemessen wird. Auf den Kern von je 100 kg Fettansatz sind meistens 20 kg Seifenlösung erforderlich, vor deren Zugabe aber der Kern mit direktem Dampf etwa eine halbe Stunde tüchtig durchgekocht werden soll. Wenn Ausstich vorhanden ist, gibt man auch diesen gleichzeitig mit der notwendigen Menge 38gradiger Ätzlauge hinzu.

Der so erhaltene Kern muß schön flüssig sein und beim Werfen mit dem Spatel Blasen geben, die aber nicht zu groß sein dürfen. Die Seife wird dann im zugedeckten Kessel einer 36—48stündigen Ruhe überlassen, worauf sie in die Formen geschöpft oder in den Vorratsbehälter der Kühlmaschine gepumpt wird.

Der abgesetzte Leimniederschlag wird nicht ausgesalzen, sondern mit der alten Salzlauge vermischt und nach Zugabe der berechneten Menge Soda für den nächsten Sud verwendet.

Die erhaltenen Seifen sind durch helle Farbe, Reinheit und angenehmen Geruch besonders gekennzeichnet.

**Oranienburger-, Hellgelbe-, Sparkern- oder Oleïnseife.** Unter diesen Namen wird eine glatte Harzkernseife von gelblich heller, wachsartiger Farbe in den Handel gebracht, die gern und viel gekauft wird und wohl in absehbarer Zeit fast alle anderen harten, insonderheit auch die Eschweger Seifen ganz verdrängt haben wird. Ihre Beliebtheit verdankt sie zunächst ihrem sehr guten Aussehen und der Tatsache, daß sie äußerst sparsam im Gebrauche ist. Auch durch die Mitverwendung von



Harz, preiswerten gelblichen, weichen Fetten und Ölen, im Fettansatz kann sie verhältnismäßig billig gehandelt werden, und gibt vor allem auch bei Verwendung von kaltem Wasser reichlich und schnell einen angenehmen weichen Schaum. Auch selbst bei langem Lagern hält sie sich, sachgemäße Herstellung vorausgesetzt, recht gut und wird nicht übermäßig hart, alles Eigenschaften, die von den Hausfrauen sehr geschätzt werden. Zu ihrer Herstellung sind besonders gute, hellfarbige Fette und Öle und schönes, helles Harz notwendig. Es sind daher in erster Linie Palmkernöl, Kokosabfallöl, Talg, helles Knochenfett, Kammfett, Schmalz oder schmalzartige Fette, weißes Olein, Erdnußöl, gutes Kottonöl und helles Harz zum Ansatz zu verwenden. Die schönsten Seifen erhält man, wenn der Ansatz aus 66 Teilen Palmkernöl, 33 Teilen Talg und 15 Teilen hellem Harz besteht. Das für diese Seifen erforderliche Siedeverfahren ist genau das vorbeschriebene, ob direkt oder indirekt, mit Karbonatverseifung oder nach dem Krebitzverfahren gearbeitet wird. Allein das Harz sollte bei diesen Seifen stets vorgesotten werden, da dasselbs stets Schmutz und Farbteile enthält. Wenn nicht ein alleiniges Versieden vorgezogen wird, wird es daher gewöhnlich in dem Leimkern des vorhergehenden Sudes vorverseift.

Da alle, mit einem größeren Prozentsatz Harz gesottenen Seifen leicht zum Absetzen neigen, so kann neben den vorbesprochenen Methoden aber eine weitere Siedeweise eingehalten werden, die bei Seifen ohne Harz nicht angängig ist. Zu diesem Zweck kommen Leimkern und Abfälle in den Kessel, dazu die Hälfte der für den ganzen Ansatz nötigen Lauge, die beim Arbeiten auf freiem Feuer 29—30° Bé stark, beim Arbeiten mit Dampf 35—36° stark sein soll. Sind Kern und Abfälle zergangen, so gibt man von den zu verarbeitenden Fetten und Ölen, zuerst die am wenigsten reinen und stark riechenden in den Kessel und läßt diese in der überschüssigen Lauge stark durchsieden. Nunmehr wird mit Hilfe des Palmkernöls der Verband herbeigeführt, und sodann der Rest des Ansatzes und schließlich auch das Harz nach und nach gleichzeitig mit der noch fehlenden Lauge zugegeben. Ist der ganze Ansatz im Kessel, so soll, gegebenenfalls nach Zusatz von etwas Salzwasser, eine nicht übermäßig dicke, leicht und locker siedende Seife resultieren. Wünscht man ein flußreiches Erzeugnis zu erzielen, so wird die Seife im Kessel noch einige Stunden der Ruhe überlassen und alsdann noch heiß geformt. Die Formen bleiben zwei Tage gut zugedeckt stehen, damit sich der Leim gut absetzen kann. Auf diese Weise bleibt im Kessel kaum ein Schöpfer tief Leim, der, mit etwas Fettsäure oder Harz ausgesotten und dann ausgesalzen, sehr wenig Unterlauge abgibt. Je zäher und fester ein solcher Leimniederschlag ist — was man besonders dann erreicht, wenn man Salz möglichst vermeidet und nicht stark abrichtet —, desto mehr kann man auf gutes Absetzen in der Form rechnen. Die Seifen haben, so behandelt, eine schöne, glänzende Kernfaserbildung, lassen sich aber nur mit gut konstruierten Schneidemaschinen regelmäßig zerteilen. Schon seit einer Reihe von Jahren wird aber fast allgemein weniger Wert auf Seifen

mit Flußbildung gelegt, weshalb man die Oranienburger Seifen jetzt meist im Kessel vollständig absetzen läßt. Kurz nach dem Fertig-sieden wird derselbe deshalb mit dicken gutpassenden Deckelbrettern dicht geschlossen und mit Decken, Matten und auch wohl Säcken warm verpackt und zweckmäßig bis zu 36 Stunden der Ruhe überlassen. In dieser Zeit setzt sich der Leim von allen Unreinlichkeiten klar ab und wird nun, entweder in die Formen gebracht, oder in die Kühlpresse gepumpt, die bei umfangreicherer Herstellung von Oranienburger Seife ein fast unentbehrliches Hilfsmittel geworden ist.

**Harzkernseifen.** Mit dem Namen „Harzkernseifen“ bezeichnet man häufig Produkte, die ebenso wie die Oranienburger Seifen angefertigt werden, in der Regel aber bis zu 30 % Harz enthalten und mit rohem Palmöl gefärbt werden. Meistens betrachtet man diese Seifen mit Recht als Objekte, die es gestatten, dunklere Fette, sowie Leimböden und allerhand Abfälle mit unterzubringen, da die Farbe des Palmöls vieles verdeckt. Man darf jedoch mit der Verwendung solcher dunklen Fette und Abfälle nicht allzu weit gehen, da man sonst eine dunkelbraune Seife erhält, während in Konsumentenkreisen auch hierbei Wert auf möglichst reinrote Färbung gelegt wird.

### Die Vermehrung der Kernseifen.

Eine erhöhte Ausbeute wird bei den Kernseifen bekanntlich schon durch das Schleifen erhalten, da die Seife bei dieser Operation eine gewisse Menge Wasser aufnimmt. Diese darf jedoch eine bestimmte Grenze nicht überschreiten, wenn die Seife nicht zu leimig und weich werden soll.

Soll eine Kernseife höher vermehrt werden, so geschieht dies durch Einkrücken verschiedener Surrogate. Als passende Vermehrungsmittel, die besonders die Eigenschaft besitzen, das Aussehen der Seife nicht allzu stark zu schädigen, haben sich Wasserglas, Sodalösung und Talk bewährt, die einzeln oder am besten gemeinschaftlich Verwendung finden. Wasserglas, allein angewandt, hat zwar die Eigenschaft, einer damit vermehrten Seife im frischen Zustande ein gutes Aussehen zu verleihen und sie vor zu schnellem Austrocknen zu bewahren; nach dem Eintrocknen aber werden diese Seifen unansehnlich und steinhart. Im Gegensatz hierzu trocknet eine nur durch Sodalösung vermehrte Kernseife stark aus, während Talk wieder, gut verteilt, ein zu starkes Austrocknen und Hartwerden verhindert, aber ein trüberes Aussehen der Seife veranlaßt. Gemeinschaftlich verwandt ergänzen sich die genannten Stoffe aber gegenseitig, so daß eine vorteilhafte, für alle Kernseifen geeignete Füllungskomposition aus Wasserglas, Sodalösung und Talk bestehen muß. Am besten verrührt man 100 kg Talk in 150 kg kochendem Wasser, setzt 30 kg Kristallsoda und schließlich unter lebhaftem Krücken portionsweise 140 kg Natronwasserglas hinzu.

Die für eine Vermehrung in Betracht kommenden Kernseifen, zu deren Herstellung am besten recht stearinhaltige Fette Verwendung finden, müssen in der früher angegebenen Weise zunächst mit ent-



sprechenden Laugen verleimt, ausgesalzen und dann zu einem schaumfreien, strotzigen Kern eingedampft werden, der dann mit Wasser gut verschliffen wird. Eine gute Verseifung der verarbeiteten Fette ist unbedingt nötig, da sich die Seife, wenn sie irgendwelche Mängel zeigt, nur schwach oder gar nicht füllen läßt. Wenn der Kern genügend ausgeschliffen und gelöst ist, sich blank und fest im Druck zeigt, die Unterlauge aber klar bleibt, so bedeckt man den Kessel und läßt längere Zeit zum Absetzen stehen. Nach dem vollständigen Entfernen der Unterlauge werden alsdann der auf etwa 75—80° C abgekühlten Seife von der oben erwähnten Füllung 30—40 kg auf 100 kg Fettansatz zugekrückt. Da jedoch die Grundseife verschieden ausfallen und deshalb auch mehr oder weniger Füllung aufnehmen kann, so gebietet die Vorsicht, erst bei kleinen Mengen Seife ihre Aufnahmefähigkeit für die Füllung zu probieren, um nicht etwa den ganzen Sud zu gefährden.

Beim Füllen selbst ist vieles zu beobachten, und man hat gewöhnlich mit einigen Mißerfolgen zu kämpfen, ehe man bei genügender Aufmerksamkeit und Erfahrung mit stets guten Erfolgen rechnen kann. Manche Seifen füllen sich leichter und besser, wenn die Füllung warm angewandt wird, während andere wieder eine kalte Füllung besser aufnehmen. Auf alle Fälle aber soll die Seife nach dem Zukrücken der Füllung dick und blank aussehen und einer gerippten Eschweger gleichen. Das Füllen selbst kann sowohl im Kessel, nach völliger Entfernung der Unterlauge, wie auch in einem anderen, passenden Behälter ausgeführt werden. Von den eingangs erwähnten Maschinenfabriken werden auch besonders konstruierte Mischkessel hergestellt, welche sich zur Vermehrung der Kernseifen ganz vorzüglich eignen. Diese Kessel, welche einen Fassungsraum für 1000—1500 kg Seife haben, sind doppelwandig, durch Dampf beheizbar, innen mit einer starken Schnecke für Vor- und Rücklauf und unten mit einem weiten Ablassventil ausgerüstet, durch das auch dicke Seifen noch gut ablaufen können. Sobald die Füllung gut verrührt ist, was bei der intensiv arbeitenden Schnecke ziemlich schnell der Fall ist, wird die Seife am besten in eine darunter aufgestellte Form abgelassen.

In der gleichen Weise wie die weißen Kernseifen können auch die aus gleichem Material mit 30 % Harz hergestellten Harzkernseifen behandelt werden, da sich auch hier eine Füllung bis zu 30 % einkrücken läßt.

Zweckmäßigerweise werden die gefüllten Seifen in kleinen Formen zum Erstarren gebracht, in denen sie gleichmäßig rasch erkalten. Noch schöner werden sie aber in der Kühlmaschine, durch deren plötzliche und gleichmäßige Kühlung sie einen besseren Griff und ein glänzendes Aussehen erhalten. Auch sind sie sofort nach dem Schneiden versandfähig, während die in Formen erkalteten Seifen nach dem Schneiden einige Zeit zum Trocknen aufgestellt werden müssen, damit sie an Festigkeit gewinnen.

Auch die auf Leimniederschlag mit und ohne Harzzusatz gesottenen Kernseifen können gefüllt werden, und zwar besonders gut, wenn neben dem Palmkern- und Kokosöl ein größerer Prozentsatz Talg oder Palmöl

mitversotten wurde. Hauptsache ist jedoch, daß die zur Vermehrung bestimmten Seifen recht rein und blank im Kessel liegen, keine Laugenschärfe zeigen und genügend fest sind. Auch ist es ratsam, diese Seifen vor Zugabe einer größeren Füllung bis zu 36 Stunden im Kessel der Ruhe zu überlassen und die Füllung selbst in einem zweiten heizbaren Kessel vorzunehmen, während man kleinere Füllungen auch in der Form zukrücken kann. Mit der Höhe der Füllung muß man aber sehr vorsichtig sein, da Seifen mit Zusätzen von Harz oder einem größeren Gehalt an weichen Fetten und Ölen leicht zu weich ausfallen und ein un- oder schlechtverkäufliches Produkt ergeben können.

Zum Vermehren der abgesetzten Kernseifen verwendet man entweder ebenfalls die oben erwähnte Füllung aus Wasserglas, Sodalösung und Talk oder eine durch Lösen von 1 Teil Kristallsoda in 2—3 Teilen Natronwasserglas bereitete Füllung. Auch Wasserglas, mit 20grädiger Lauge auf 28° Bé gestellt, sowie eine Füllungskomposition aus 103 Teilen Wasserglas, 19 Teilen 22grädiger Sodalaug, 2 Teilen 10grädiger Pottaschelaug, 7 Teilen Chlorkalium und 5 Teilen Kristallsoda finden vielfache Verwendung. Eine weitere Füllung besteht aus gleichen Teilen Pottasche, kalzinierter Soda und Salz, die in Wasser zu einer Lösung von 24° Bé vereinigt sind, und schließlich ist auch noch das sogenannte kaustische Wasserglas zu erwähnen, das, aus 100 Teilen Wasserglas, 12½ Teilen 40grädiger Ätznatronlaug und 50 Teilen frischem Kalkwasser (aus 1 Teil Kalk und 5 Teilen Wasser) hergestellt und auf 45° Bé eingedampft, als besonders gutes Vermehrungsmittel empfohlen wird.

### Halbkern- oder Eschweger Seifen.

In den letzten Jahren vor dem Kriege, ist die Erzeugung von Eschweger Seifen in Deutschland immer weiter zurückgegangen, jedoch ist anzunehmen, daß, bedingt durch die voraussichtlich noch lange andauernde Teuerung aller Fette und Öle, gute Seifen mit höherer Ausbeute, und dazu zählen an erster Stelle die Eschweger Seifen, wieder mehr gefordert werden dürften.

Die Herstellung der Eschweger Seifen hat in den beiden letzten Jahrzehnten ebenso wie die der Kernseifen eine Änderung erfahren, da man heute auch hier fast ausschließlich mit Dampf arbeitet und größtenteils Fettsäuren durch kohlensaure Alkalien verseift.

Bei der Verseifung selbst findet je nach dem zur Verarbeitung kommenden Fettmaterial sowohl die direkte wie die indirekte Siedeweise Anwendung. Was die Zusammenstellung des Fettansatzes betrifft, so geht man am sichersten, wenn man zur Hälfte Palmkernöl und zur Hälfte tierische Fette verarbeitet, doch läßt sich auch mit 35 % Palmkernöl und 65 % tierischen Fetten eine schöne Seife erzielen. Ist Kokosöl zur Verfügung, so werden gewöhnlich 30 % desselben mit 70 % stearinhaltigen Fetten gemischt als Ansatz genommen. Auch Kottonöl kann in bescheidenen Grenzen mitverarbeitet werden, Leinöl aber ist von den Eschweger Seifen fernzuhalten, da es schlechte Aus-

beuten ergibt und die Seifen, die mit der Zeit einen unangenehmen Geruch annehmen, sehr rasch nachdunkeln läßt.

Die Fette, die man demnach für die Herstellung von Eschweger Seifen empfehlen kann, sind also Palmkernöl, billiges Kokosöl oder Kokosabfallöl, Talg, Knochenfett, Kammfett, schmalzartige Fette, gebleichtes Palmöl, Erdnußöl und Kottonöl. In neuerer Zeit sind dazu noch die gehärteten Fette gekommen, die sich ebenfalls recht gut zu diesen Seifen verarbeiten lassen.

Bei Verwendung von Kernöl und Kottonöl bleibt die Seife sehr lange flüssig, weshalb sie kälter geformt werden muß als andere Seifen, zu denen mehr tierische Fette verarbeitet wurden. Am besten ist es daher, wenn man solche Seifen über Nacht im Kessel stehen läßt, am anderen Morgen nochmals gut durchkrückt und dann erst ausschöpft. Kottonöl ergibt übrigens bei der Eschweger Seife eine geringere Ausbeute als tierische Fette, was stets mit in Betracht gezogen werden muß. Weißer Grund und schöne Marmorbildung bilden einen Maßstab für die Güte der Eschweger Seife; es genügt daher nicht, die geeigneten Fette in richtiger Zusammenstellung zu verarbeiten und sachgemäß zu versieden, zum guten Gelingen gehört auch das richtige Kaustizitätsverhältnis der Seife, ohne dessen Beachtung man leicht Mißerfolge erleben kann.

Die Frage, welche Siedemethode, die direkte oder die indirekte, bei Eschweger Seifen vorzuziehen ist und bei welcher eine höhere Ausbeute erzielt wird, läßt sich nicht ohne weiteres beantworten; es hat vielmehr jede Siedemethode ihre Berechtigung, da sie im wesentlichen durch den Fettansatz bedingt wird. Im allgemeinen kann man aber sagen, daß beide Siedemethoden die gleiche Ware und die gleiche Ausbeute ergeben, und daß es lediglich darauf ankommt, welche Methode der Sieder am meisten beherrscht. Wer schnell arbeiten will, wird die direkte, weil kürzere Siedeweise wählen, vorausgesetzt allerdings, daß die zur Verarbeitung kommenden Fette rein sind. Schmutzige Fette müssen stets vorgesosotten oder, wenn man doch direkt sieden will, vorher gereinigt werden.

Was die Anfertigung der Eschweger Seife mit Dampf allein betrifft, so gehört ziemlich viel Übung dazu, um den richtigen Wassergehalt und die richtige Kürzung der Seife zu erkennen. Ebenso ist bei der Verarbeitung von Fettsäure durch Karbonatverseifung viel Aufmerksamkeit und Erfahrung notwendig, um eine Seife mit schönem Marmor und klarem Grunde herzustellen.

Die Vermehrung der Eschweger Seifen betreffend, ist vor allem zu sagen, daß diese Seifen zu ihrer Bildung an sich schon gewisse Salze, kohlensaure oder kieselsaure Alkalien, Chloralkalien u. dgl., verlangen, weshalb sich auch nicht immer eine strenge Grenze ziehen läßt, wo die notwendigen Zusätze aufhören und die künstliche Vermehrung anfängt.

Besteht eine Seife vorwiegend aus Kernöl, gegebenenfalls mit etwas Kottonöl oder anderen flüssigen oder halbflüssigen Fetten vermischt, so wird sie nur bei Anwendung sehr kaustischer Lauge einen merklichen Zusatz an Wasserglas aufnehmen, dagegen leicht eine bedeutende

Menge von Soda und Pottasche. Die Folge davon ist, daß bei dem gleichen Fettansatz eine mit Wasserglas behandelte Seife weniger Ausbeute ergibt und ein schlechteres Aussehen besitzt, als eine mit anderen Salzen gekürzte. Nur einen Vorzug könnte man jener einräumen; sie schlägt nicht so leicht aus und trocknet nicht so viel ein. Die besten Resultate wird man aber immer erzielen, wenn man nur einen Teil Wasserglas nimmt und die weitere Kürzung bzw. Füllung mit anderen Salzen ausführt.

Die Ursache dieser Erscheinung liegt in der Natur des Fettansatzes begründet. Die erhaltenen Seifen sind zu dünn und können schwere Zusätze ohne störenden Einfluß auf die Marmorbildung nicht aufnehmen.

Viel weniger Schwierigkeiten bietet jedoch die Behandlung mit Wasserglas, wenn man stearinhaltige Fette, Knochenfett usw. mitversiedet. Bei einem Ansatz von halb Kernöl und halb Knochenfett oder anderen talgartigen Fetten bietet eine Füllung mit Wasserglas bis zu 20 % nicht die geringsten Schwierigkeiten. Allerdings ist es trotzdem noch nötig, die Kürzung selbst mit anderen Salzen, wie Soda, Pottasche oder Salzlösung zu vervollständigen. Auch einige Prozente Talk lassen sich hierbei mitverwenden, ohne daß die Marmorbildung besonders erschwert wird.

Die mäßig mit Wasserglas vermehrten Seifen bieten einen wesentlichen Vorteil dadurch, daß sie ein glatteres, gefälligeres Aussehen und mehr Griff besitzen, als die gleichen Seifen ohne Wasserglasfüllung. Es ist jedoch auch hier eine gewisse Grenze nicht zu überschreiten, da allzu stark gefüllte Seifen beim Lagern steinhart und mißfarbig werden.

Soll die Seife einen höheren Talkzusatz erhalten und dabei noch Wasserglas in größerem Prozentsatz Verwendung finden, so ist es Voraussetzung, daß eine gut gearbeitete Grundseife vorliegt. Viel höher wird übrigens die Ausbeute einer Eschweger Seife auch durch erhöhte Wasserglasfüllung nicht, doch sind die so vermehrten Seifen dem Austrocknen weniger unterworfen; die Seifen mit höherer Talkfüllung sehen meist tot und stumpf aus.

Im Folgenden sollen nun die verschiedenen Siedeweisen der Eschweger Seife zunächst an einem Ansatz aus Kernöl und talgartigen Fetten näher besprochen werden.

#### **Eschweger Seifen auf indirektem Wege<sup>1)</sup>.**

Ansatz für 1000 kg Fertigprodukt:

227 kg Kernöl,  
113,5 „ Knochenfett,  
113,5 „ Pferdefett,  
454 „ Ätznatronlauge 25° Bé,  
90 „ Wasserglas.

Pferdefett und Knochenfett, zu deren Verseifung etwa 227 kg Ätznatronlauge von 25° Bé erforderlich sind, kommen zuerst in den Kessel. Um raschen Verband zu erzielen, gibt man alsdann zunächst 90 kg

<sup>1)</sup> Siehe Fußnote S. 273.

Lauge und 145 kg Wasser dazu und erhitzt die Masse durch Feuer oder direkten Dampf. Nachdem alles gut verbunden ist, setzt man nach und nach bei gutem Sieden die übrige Lauge, wenn nötig auch noch etwas Wasser hinzu, bis ein klarer, gut abgerichteter Leim im Kessel liegt. Nachdem man noch eine Zeitlang durchgesotten und einen mäßigen Zungenstich festgestellt hat, wird der Leim mit ungefähr 7—8 % Salz abgesalzen, bis die klare Lauge soeben abfließt und ein schöner Kern dunkelplattig im Kessel leicht hochsiedet. Es ist dies das beste Erkennungszeichen dafür, daß sich die Unterlauge gut und leicht absetzt. Hat man zu stark ausgesalzen und somit einen strotzigen Kern im Kessel erhalten, so setzt sich die Unterlauge schlecht ab, und es entstehen später beim Fertigsieden leicht Störungen. Man bedeckt nun den Kessel, am besten über Nacht, und läßt die Unterlauge gut absetzen. Unterdessen hat man in einem anderen Kessel auf den zweiten 227 kg Ätznatronlauge von 25° Bé, welche zur Verseifung der 227 kg Kernöl dienen sollen, die etwa vorhandenen Abschnitte geschmolzen und mit den oben genannten 90 kg Wasserglas und weiteren 45 kg Wasser vermischt. Zu dem Ganzen bringt man nun 207 kg Kernöl nach und nach in den Kessel und deckt nach eingetretener Verseifung ebenfalls gut zu; die übrigbleibenden 20 kg Kernöl behält man zur Abrichtung für den nächsten Tag zurück.

Am folgenden Morgen bringt man alsdann die Masse in leichtes Sieden und läßt den Kern überschöpfen. Sobald die mit Hilfe der Krücke oder durch direkten Dampf in Verband gebrachte Seife gut durchgesotten ist, wird sie schön und dick im Kessel hochsieden. Man kontrolliert die Abrichtung auf leichten Zungenstich. Ist dieselbe noch zu kräftig, so richtet man mit dem restierenden Kernöl ab. Nunmehr setzt man die Farblösung zu und kürzt, wenn notwendig, noch etwas mit 24grädigem Salzwasser. Wenn die Seife leicht hochsiedet, blank ist und über den ganzen Kessel Rosen bricht, so darf man annehmen, daß die Menge des angewandten Alkalis richtig getroffen ist. Wenn dann außerdem die entnommenen Proben blasenfrei aufliegen und sich in der Mitte in Fünfmarkstückgröße noch so lange flüssig halten, daß beim Eindrücken des Fingers flüssige Seife hervorquillt, so kann man die Seife als fertig bezeichnen. Sie fällt nun kurz vom Spatel, bildet kurze, gekrümmte Spitzen, die sofort erkalten, ist aber nicht hart wie eine Kernseife, sondern gewinnt erst allmählich eine genügende Festigkeit. Ist die Seife im Gegensatz hierzu noch zäh und lederartig, so ist sie zu kaustisch ausgefallen und muß mit Salzwasser vorsichtig so weit gekürzt werden, daß sie die angeführten Anzeichen des Fertigseins besitzt. Ist die Seife trotz normaler Abrichtung zu dünnflüssig, so enthält sie in der Regel zu viel Sodalösung bzw. Füll-lauge, vorausgesetzt allerdings, daß die Seife nicht wasserarm ist. Man hilft sich in diesem Falle in der Weise, daß man 25—45 kg reine Ätznatronlauge von 25° Bé zugibt; die Seife stößt danach gebrochen durch, zieht sich aber schnell wieder zusammen. Die überschüssige Schärfe wird alsdann durch Zugabe von 25—45 kg Kernöl wieder fortgenommen, wonach die Seife im richtigen Kaustizitätsverhältnis stehen wird. Die



fertige Seife bleibt noch einige Stunden im Kessel stehen und wird dann geformt.

**Eschweger Seife auf direktem Wege.** Das direkte Sieden vereinfacht die Anfertigung der Eschweger Seife ganz bedeutend. Legt man den vorher angeführten Ansatz zugrunde oder erfährt derselbe nur geringe Veränderungen, so ist die Arbeitsweise wie folgt zu empfehlen.

Angenommen es sollen zur Verseifung kommen:

227 kg	Kernöl,
136 „	Knochenfett,
46 „	gebleichtes Palmöl,
45 „	Kottonöl,
454 „	Ätznatronlauge von 25° Bé,
90 „	Wasserglas,

so wird das Sieden in der Weise vorgenommen, daß man mit den 454 kg Lauge etwaige Abschnitte verschmilzt, dann das Wasserglas zugibt und durchsieden läßt. Nunmehr kommt der Fettansatz nach und nach in den Kessel, indem man mit der Krücke nachhilft, um Verband zu bekommen. 20 kg Kernöl hält man auch hier für die spätere Abrichtung zurück. Ist mit der Krücke ein guter Verband hergestellt, so läßt man die Seife lebhafter durchsieden, richtet mit dem restierenden Kernöl auf mäßigen Zungenstich ab, färbt die Seife, wenn sie Rosen bricht und kürzt dann in derselben Weise wie bei der vorher beschriebenen, indirekten Siedemethode.

Will man einen höheren Prozentsatz Kottonöl oder nur Kernöl und Kottonöl verarbeiten, so läßt man am besten die Wasserglasfüllung fortfallen oder verwendet im Höchstfalle 5 % davon; überhaupt verträgt die oben beschriebene Seife keine starken Kürzungsmittel; man wendet daher am besten 15—18grädiges Salzwasser oder Sodalösung an. Die fertige Seife läßt man über Nacht im Kessel stehen und krückt am anderen Morgen vor dem Formen nochmals gut durch.

**Eschweger Seife mit hoher Wasserglas- und Talkfüllung.** Seifen, die mit höheren Prozentsätzen der genannten Surrogate vermehrt werden sollen, müssen wenigstens zur Hälfte aus guten, stearinhaltigen Fetten bestehen, wenn man eine sichere Garantie für das Gelingen der Seife haben will. Im übrigen weicht jedoch das Sieden dieser Seifen in keiner Weise von der oben beschriebenen Siedemethode ab, zumal da erst beim Fertigsieden die besonderen Merkmale zu beachten sind, die diese Seifen den oben beschriebenen gegenüber aufweisen. Soll ein Ansatz von

200 kg	Kernöl,
100 „	Talg,
100 „	Knochenfett,
400 „	Ätznatronlauge von 25° Bé,
80 „	Wasserglas,
60 „	Talk,
60 „	Wasser

zu Eschweger Seife versotten werden, so arbeitet man am sichersten mit der direkten Siedeweise. Man schmilzt auf den 400 kg Lauge die etwaigen Abschnitte, gibt die 80 kg Wasserglas und alsdann den Fett-

ansatz bis auf 20 kg Kernöl in den Kessel, bringt die Seife in Verband und richtet auf leichten Zungenstich ab. Ist eine schöne, dicke Seife entstanden, so gibt man nach und nach bei gutem Sieden und Umrühren den im Wasser aufgeschwemmten Talk hinzu. Wenn sich die Talkfüllung im Kessel befindet, wird die Seife ziemlich dünn und grau aussehen und, besonders wenn noch Kürzung fehlt, in breiten, dünnen, hautartig-weißen Lappen vom Spatel fließen. Man gibt nun vorsichtig bei weiterem guten Sieden 8—10 kg Salzwasser von 23—24° Bé hinzu und prüft den Stich, wenn alles gut versotten ist. Ist ein solcher stärker bemerkbar, so ist noch Kernöl nachzugeben, bis die gewünschte Abrichtung erreicht ist. Die Seife wird nun wieder dicker sieden, auch in dicken Streifen vom Spatel fallen und kurze Spitzen bilden, die ungefähr einen Zentimeter Länge besitzen sollen. Bildet die Seife noch längere Zapfen, so kann man mit kürzenden Mitteln, am besten trockener, kalzinierter Soda oder Kristallsoda, die man über die Seife streut, noch weiter eingreifen. Im Gegensatz zu den Eschweger Seifen ohne Talkfüllung, deren Proben 5—6 Minuten flüssig bleiben und nach 7 Minuten noch in der Mitte flüssige Seife enthalten, bleiben diese talkhaltigen Seifen höchstens 4 Minuten flüssig, obgleich sie dann ebenfalls noch warm und weich sind. Wer bei diesen, mit Talk gefüllten Eschweger Seifen so lange kürzen wollte, bis die Probe 5 Minuten flüssig bleibt, würde als Resultat eine vollständig dünne Seife im Kessel haben, die auch durch Krücken in der Form kaum noch marmorierfähig sein würde. Ist die Abrichtung gut, und sind die Eindampfungsflecke an der erkalteten Glasprobe sichtbar — es sind dies helle, kleine Flecke, die sich an der Unterseite des Glases da zeigen, wo die Seife aufliegt —, so gibt man die in schwacher Pottaschelösung gelöste Farbe über die Seife, läßt nochmals gut durchsieden und krückt alsdann während der nächsten 2 Stunden im Kessel, oder auch sogleich in der Form so lange, bis die Seife „das Netz stellt“. Schließlich läßt man in der Form bedeckt erkalten.

**Das Sieden der Eschweger Seifen mit Dampf.** Das Sieden der Eschweger Seifen mit Dampf ohne jedes Feuer ist nicht leicht, da man nicht mehr allzuviel Korrekturen anbringen kann, wenn die Seife fertig gesotten ist. Um die für Eschweger Seifen übliche Ausbeute von 210—220 % zu erzielen, verfährt man daher wie nachstehend beschrieben. Der Ansatz soll bestehen aus

227	kg	Kernöl,
227	„	talgartigen Fetten,
368	„	Ätznatronlauge von 30° Bé,
90	„	Wasserglas,
13,5	„	Salzwasser von 24° Bé.

Die etwaigen Abschnitte werden mit Dampf auf den 368 kg Lauge von 30° Bé geschmolzen. Alsdann werden die 90 kg Wasserglas und bis auf 20 kg Kernöl, die man zur Abrichtung zurückbehält, der Fettansatz geschmolzen zugesetzt. Mit Hilfe der Krücke sorgt man für schnellen Verband. Die im Kessel hochsiedende, dicke, schwere Seife wird nunmehr mit dem restierenden Kernöl auf leichten Stich abge-



- richtet und das Salzwasser vorsichtig nach und nach hinzugeben. Man prüft nun nochmals Abrichtung, Wassergehalt und Kürzung. Bei einer einwandfreien Seife sind die Merkmale des Fertigseins die folgenden: Die Seife darf, wie schon gesagt, nur einen ganz geringen Stich besitzen. An der unteren Fläche der erkalteten Glasprobe dürfen sich nur am Rande weiße Flecken bilden, wenn der Wassergehalt richtig getroffen ist. Überzieht sich die ganze untere Fläche mit weißen Flecken, so kann man der Seife noch etwas Wasser nachgeben, eine Maßnahme, die jedoch nur selten notwendig sein wird, wenn man wie angegeben verfährt, da mit dem Dampf noch etwa 10 % Wasser während der Dauer des Siedens hinzukommen. Auch durch Fingerdruck kann man den Wassergehalt beurteilen, indem die gut abgerichtete Seife erst allmählich einen festen Druck erhalten darf. Das richtige Kaustizitätsverhältnis erkennt man am besten daran, daß aus einer fünfmarkstückgroß aufgetragenen Glasprobe bei 5—6 Minuten langem Liegen aus der Mitte noch flüssige Seife beim Eindrücken des Fingers hervorquillt. Erkalte die Seife rascher, so ist noch etwas Salzwasser nachzugeben.

Aus dem hier Gesagten ist schon ohne weiteres ersichtlich, daß beim Sieden der Eschweger Seifen nur mit Dampf schnell gearbeitet werden muß, damit nicht zu viel Wasser in die Seife kommt. Viel probieren und laborieren darf man hierbei nicht. Ist die Seife fertig im Kessel, so stellt man den Dampf ab und formt nach 2 Stunden in bekannter Weise.

**Die Herstellung der Eschweger Seifen durch Karbonatverseifung.** Wenn Fettsäuren zu Eschweger Seifen verarbeitet werden, so können sie, wie bei jeder anderen Seife, mit kohlensaurem Alkali, also hier mit kalzinierter Soda, verseift werden. Wird nur ein Teil Fettsäure, der andere Teil Neutralfett verwendet, so wird die Fettsäure allein vorgesotten, und erst nach beendeter Karbonatverseifung die Ätzlauge mit dem Wasserglas und das Neutralfett beigegeben. Sind die Fettsäuren dunkel, so empfiehlt es sich, indirekt zu sieden, d. h. nach vollkommener Verseifung der Fettsäuren auszusalzen, die Unterlauge zu entfernen, und dann erst Lauge, Wasserglas und Neutralfett zuzusetzen, wie dies beim indirekten Sieden der Eschweger Seifen beschrieben wurde. Sollen aber Fettsäuren allein verarbeitet werden, so ist die folgende Siedeweise anzuwenden: Der Ansatz soll bestehen aus

227	kg	Palmernölfettsäure,
113 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	„	Talgfettsäure,
113 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	„	Knochenfettsäure,
95 <sup>1</sup> / <sub>3</sub>	„	kalz. Soda,
22 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	„	Ätznatronlauge 38° Bé,
90	„	Wasserglas.

Zur Verseifung von 100 kg Fettsäure sind 21 kg kalz. Soda und 5 kg Ätznatronlauge erforderlich, und zwar in der Voraussetzung, daß diese 100 kg Fettsäure nur 90 kg reine Fettsäure und 10 kg Neutralfett

enthalten. Um Fehler zu vermeiden, ist es natürlich notwendig, den Spaltungsgrad der Fettsäuren zunächst genau festzustellen. In dem Siedekessel bringt man nunmehr 315 kg Wasser durch direkten Dampf zum Sieden, löst darin 95,33 kg kalz. Soda auf und läßt die Fettsäure einlaufen. Während des Siedens gibt man 13,5 kg Salz hinzu, damit die Masse im Kern siedet und nicht zu sehr ins Steigen kommt. Ist alle Fettsäure im Kessel, die Soda gebunden (Phenolphthaleinprobe!) und die Kohlensäure ausgetrieben, so wird die Ätzlauge beigegeben und auf leichten Stich abgerichtet. Mit Zugabe der Ätzlauge geht eine Veränderung in der Seife vor. Es bildet sich jetzt erst ein richtiger Seifenleim, den man noch einige Zeit sieden läßt und nach nochmaliger Prüfung der Abrichtung aussalzt. Hierbei ist jedoch eine gewisse Vorsicht erforderlich, damit der Kern nicht zu strotzig wird und die Unterlauge gut absetzt. Am besten läßt man nun den Kern über Nacht im bedeckten Kessel stehen, entfernt am anderen Morgen die Unterlauge und setzt dem Kern die für eine Eschweger Seife erforderliche Flüssigkeitsmenge hinzu. Da der Kern eine Ausbeute von 155—160 % hat, die Eschweger Seife aber eine solche von 220 % haben soll, so würden etwa 275 kg Salzlösung erforderlich sein, um diese Ausbeute zu erreichen. Man bringt daher in einen mit direkter Dampfleitung versehenen Behälter 160 kg Wasser, 90 kg Wasserglas und 7,5 kg 38grädige Ätznatronlauge, mischt gut durch und wärmt mit direktem Dampf an. Alsdann gibt man die Wasserglaslösung schöpferweise in den siedenden Kern, der nun sehr bald in einen Leim übergeht und schließlich, wenn die ganze Mischung im Kessel ist, eine gutverbundene, aber schwerfällige Seife bildet. Falls man nicht sehr guten, trockenen Dampf zur Verfügung hat, ist es nunmehr zu empfehlen, die Seife mit direktem Feuer fertig zu machen. Wenn sie dann durchstößt und sich langsam hebt, so bietet sie dasselbe Bild wie jede andere Eschweger Seife. Auch die Schlußabrichtung und Prüfung auf das Fertigsein unterscheidet sich in nichts von den vorerwähnten Angaben. Hat man reine, helle Fettsäuren zu verarbeiten, so kann man auch direkt sieden und die Seife in einem Gang fertigmachen, Vorbedingung dazu ist aber guter Dampf, der nicht zuviel Wasser in den Kessel bringt. Da es sich jedoch nur schwer übersehen läßt, wieviel Kondenswasser gebildet wird, ist diese Siedeweise weniger empfehlenswert und die vorbeschriebene, indirekte Methode vorzuziehen.

**Eschweger Seife aus Grundseife.** Die Herstellung der Eschweger Seifen aus Grundseife ist in Deutschland wenig bekannt, und da diese Seifen in der Marmorierung nicht so schön ausfallen als andere Eschweger Seifen, so liegt auch kein Grund vor, diese Art der Herstellung über Gebühr zu empfehlen. Die besondere Arbeitsweise besteht darin, daß der ganze Fettansatz zu Kern versotten wird, wobei darauf zu achten ist, daß die Fette gut verseift werden und die erhaltene Seife vorsichtig so weit ausgesalzen wird, daß der schaumfreie Kern in großen, dunklen Platten leicht hochsiedet. Ein solcher Kern läßt alsdann die Unterlauge gut absetzen und behält nur wenig Salz zurück. Auch alle Schmutzteile senken sich schnell und leicht zu Boden. Man bedeckt

daher den Kessel und läßt über Nacht zum Absetzen der Unterlauge stehen.

Am anderen Morgen kommt der Kern in einen Füllkessel und wird bei 75—80° C auf je 100 kg mit 40—60 kg Füllung verrührt. Die Füllung besteht aus 30—32° Bé starkem Wasserglas und Talk, der am besten mit 15grädiger Pottaschelösung angerührt wird, doch ist es notwendig, vorher festzustellen, ob diese Füllung ohne weiteres aufgenommen wird. Die nunmehr fertige Seife zeigt alle Merkmale einer gesottenen Eschweger Seife.

**Eschweger Seife auf halbwarmem Wege.** Die Anfertigung der Eschweger Seife auf halbwarmem Wege ist sehr einfach, doch müssen die Rohmaterialien peinlich genau eingewogen werden, da sich nachträgliche Korrekturen nur schwer anbringen lassen. Wenn der Ansatz beispielsweise aus:

227	kg	Kernöl,
227	„	reinem, hellen, talgartigen Fett,
386	„	Ätznatronlauge von 30° Bé,
90	„	Wasserglas,
27	„	Salzwasser von 24° Bé,
23	„	Wasser,
4,5	„	Ätznatronlauge von 90° Bé,
0,9	„	Ultramarin

besteht, so gibt man zunächst die etwaigen Abschnitte mit  $\frac{2}{3}$  der Lauge und auf je 100 kg Abschnitte 15 kg Wasser in den Kessel und schmilzt bei leichtem Feuer. Alsdann schöpft man den unterdessen in einem anderen Kessel vorbereiteten Fettansatz über und bringt die Masse mit Hilfe der Krücke allmählich in Verband. Tritt dieser ein, so krückt man die Farblösung und das Wasserglas ein, entfernt das Feuer und gibt die noch übrige Lauge in die steigende Masse. Schließlich wird dann auch das Salzwasser eingekrückt. Die erhaltene Seife soll einen deutlichen Zungenstich haben. Zu schwacher Seife krückt man etwas Lauge, zu starker etwas flüssiges Kernöl nach. Die fertige Seife muß dunkel und schaumfrei im Kessel liegen; man bringt sie in die Form, sobald sie auf 85° C abgekühlt ist.

**Das Färben der Eschweger Seifen.** Die Eschweger Seifen werden grau, rot und blau gefärbt, und zwar verwendet man für die Graufärbung Frankfurter Schwarz oder Knochenkohlenstaub, für die Rotfärbung Bolus, Englischrot und besonders Eschweger Rot, für die Blaufärbung Ultramarin allein oder mit Frankfurter Schwarz gemischt. Bei einer in der Provinz Posen gangbaren Eschweger Seife mit gelbem Grunde färbt man gewöhnlich mit 3 Teilen Frankfurter Schwarz und 1 Teil Eschweger Rot. Man rührt die Farben in warmem Wasser an, gibt etwas Lauge hinzu und färbt die fertsiedende Seife, bis der Farbenton deutlich hervortritt. Auf 100 kg Fettansatz gebraucht man in der Regel etwa 200 g Farbe.

### Leimseifen.

Mit dem Namen Leimseifen bezeichnet man Seifen, welche eine Ausbeute von 250 % und darüber ergeben, aber doch noch eine Zu-

sammensetzung haben, daß sie als feste Waschstücke oder Riegelseifen in den Handel kommen können. Sie unterscheiden sich durch ihr Aussehen und ihre gänzlich andere Struktur von den Kernseifen sehr wesentlich und haben infolge ihres geringeren Fettgehaltes naturgemäß auch eine geringere Ergiebigkeit.

Trotzdem aber erfreuen sich die Leimseifen noch immer einer ziemlich beliebten und werden auch heute noch in großen Mengen angefertigt. Die Einführung dieser Seifen stammt aus der Zeit, da sich die von England aus zu uns gekommene Mottledseife so recht eingebürgert hatte. Der scheinbar billige Preis, die leichte Löslichkeit und das gute Aussehen dieser Seifen täuschte die Hausfrauen längere Zeit, und so kam es, daß der Konsum an Kernseifen zurückging, der Verbrauch an Leimseifen dagegen gewaltig zunahm. Allmählich aber erkannte man den richtigen Wert dieser Seifen und kam größtenteils wieder auf die alten, guten Kernseifen zurück, ein Teil des konsumierenden Publikums aber ist doch auch den Leimseifen treugeblieben und verwendet sie auch heute noch mit Vorliebe. Die Höhe der Ausbeute, in der diese Seifen hergestellt werden, ist außerordentlich verschieden, und das Mißtrauen vieler Hausfrauen solchen Seifen gegenüber beruht wohl hauptsächlich darauf, daß die Grenze, die innezuhalten ist, nicht immer beachtet wird. Mit einer Ausbeute von 300 % ist eine solche Seife aber noch als ein recht gutes Produkt zu bezeichnen, das allen berechtigten Anforderungen voll entspricht, und es ist wohl verständlich, daß jemand, der in kurzer Zeit viel Wäsche zu säubern hat, gern solche Leimseife verwendet, weil sie schnell schäumt und infolge des in allen diesen Seifen enthaltenen freien Alkalis gut reinigt. Werden die Ausbeuten aber auf mehr als 700 % gesteigert, so sinkt der praktische Wert dieser Produkte ganz erheblich, da diese Vermehrung fast nur durch salzhaltige Lösungen herbeigeführt wird, die keinen oder doch nur einen sehr geringen Reinigungswert besitzen.

Die Leimseifen sind, wenn nach guten Verfahren gearbeitet wird, leicht anzufertigen. Im wesentlichen sind sie nur Rezeptseifen, die nach der Vorschrift schablonenmäßig hergestellt werden können. Andererseits ist aber zu beachten, daß nicht stets das gleiche Material zu verarbeiten ist, der Ansatz muß geändert werden, die Abschnitte sind mehr oder weniger ausgetrocknet, auch die zur Verseifung dienende Lauge wird nicht immer die gleiche sein, so daß zur Anfertigung auch dieser einfachen Seifen eine gewisse Erfahrung gehört, um ein gutes, sich stets gleichbleibendes Ergebnis zu erzielen.

Alle Leimseifen lassen sich direkt herstellen, doch sollen zur Verseifung nicht zu starke Laugen Verwendung finden. Da nämlich die Leimseifen mehr oder weniger wasserhaltig sind, kann man schon die Laugen entsprechend verdünnen und dadurch die Erzielung des Verbandes erleichtern. Kochen ist zu vermeiden, da hierbei nur unnötig Wasser verdampft und es durchaus genügt, die Lösungen der heißen Seife einzukrücken.

Die Leimseifen haben nach dem Fertigsieden im heißen Zustande das Aussehen einer klaren Leimlösung und ergeben erkaltet eine mäßig

festen Seife. Je wässriger das Produkt, also je höher die Ausbeute ist, um so weicher sind die fertigen Seifen. Beim Krücken bildet sich stets etwas wässriger Schaum; er ist ein Zeichen dafür, daß die Seife richtig gesotten ist. Ein dicker, kernartiger Schaum zeigt Wasserarmut oder schlechten Verband an. Werden Abschnitte mitverarbeitet, so muß der Seife von Anfang an stets ein dem Trocknungsgrade der Abschnitte entsprechendes Quantum Wasser zugesetzt werden. Beim Formen der Leimseifen ist geringe Schaumbildung unvermeidlich, schadet aber nichts, da der Schaum von selbst vergeht, wenn die gefüllten Formen eine Zeitlang bedeckt bleiben. In heißem Zustande reinigen sich alle diese Seifen dadurch, daß sich die schweren Schmutzteile zu Boden senken, die leichten Seifenteile an die Oberfläche steigen.

Ihrem Aussehen nach lassen sich die Leimseifen in zwei Gruppen einteilen, in glatte und in marmorierte Seifen. Hinsichtlich der sonstigen Beschaffenheit gibt es aber so viele Sorten, daß ihre Zahl nicht annähernd bestimmt werden kann. Die Verschiedenheiten sind einerseits durch die 250—1600 % betragenden Ausbeuten, andererseits durch die verarbeiteten Fette und durch die vielen Farbenunterschiede und Abstufungen der Fertigprodukte bedingt.

Künstliche Farben sollte man zum Färben der Leimseifen nicht verwenden, sofern man von dem geringen Zusatz absieht, den man zum Marmorieren der Seifen benötigt. Eine gelbe Färbung wird durch Mitverwendung von etwas rohem Palmöl und Harz erzielt. Ein hoher Prozentsatz dunklen Harzes liefert ein Braun, das man auch durch dunkles Walkfett erzielen kann.

Die Ausbeute wird im allgemeinen durch Soda, Pottasche, Wasserglas und Salzwasser, aber auch durch Zuckerlösungen erhöht. Die Anwendung von Mehl und Talk ist nicht zu empfehlen, da die so gefüllten Seifen stets unschön stumpf und tot ausfallen<sup>1)</sup>. Wie alle anderen Seifen können auch die Leimseifen sowohl aus Neutralfetten wie aus Fettsäuren angefertigt werden, doch sehen die aus Fetten hergestellten Seifen besser aus, während die aus Fettsäure fabrizierten Seifen stets etwas grau und stumpf erscheinen.

**Leimseifen von 220—250 % Ausbeute.** Die Herstellungsart der Leimseifen mit geringer Ausbeute ist eine andere als die der Seifen mit höherer Ausbeute, da Leimseifen mit Ausbeuten bis 275 % noch kernseifenähnlich sein sollen. Wird diese Ähnlichkeit angestrebt, so müssen also die Haupteigenschaften der Kernseifen vorhanden sein, die entsprechenden Leimseifen dürfen also wenig eintrocknen und müssen sich sparsam verbrauchen, zwei Faktoren, die zumeist von den zur Anwendung kommenden Fetten und von der Füllung des Fertigproduktes abhängen. Im allgemeinen werden die Seifen in drei verschiedenen Sorten angefertigt: glattweiß, hellgelb und dunkelgelb,

---

<sup>1)</sup> Zurzeit ist die Verwendung von Zucker und Kartoffelmehl in Deutschland mit Recht gesetzlich verboten und diese Verordnung dürfte auch wohl kaum wieder aufgehoben werden. Da jedoch deutsche Seifensieder im Auslande evtl. Zucker- und Mehlfüllungen anwenden werden, sind auch einige derartige Ansätze mitangeführt.



ähnlich den entsprechenden Kernseifen. Ansätze<sup>1)</sup> zu diesen Seifen sind die folgenden:

Weiße Seife mit 220 % Ausbeute.		Hellgelbe Seife mit 220 % Ausbeute.	
380	kg Kernöl oder Kokosöl,	380	kg Kernöl,
75	„ Talg oder schmalzart. Fett,	75	„ helles Harz,
388	„ Ätznatronlauge von 30° Bé,	386	„ Ätznatronlauge von 30° Bé,
124	„ Wasserglas,	19	„ Wasser,
19	„ Wasser,	124	„ Wasserglas,
17,5	„ Salzwasser von 24° Bé.	17,5	„ Salzwasser von 24° Bé.

Gelbe Seife mit etwa 240 % Ausbeute.

350	kg Kernöl,
70	„ Harz,
356	„ Ätznatronlauge von 30° Bé,
18	„ Wasser,
191,5	„ Wasserglas,
15,5	„ Salzwasser von 24° Bé.

Die Fabrikationsweise ist in allen drei Fällen die gleiche. Man gibt das Fett bzw. das Fett und das zerkleinerte Harz gemeinsam in den Kessel und schmilzt unter regelmäßigem Umkrücken das Öl, ohne auf das Schmelzen des Harzes Rücksicht zu nehmen. Hat man ungefähr 75° C erreicht, so krückt man zwei Drittel der Ätznatronlauge hinzu, ohne daß man auf Verband arbeitet, und gibt alsdann das Wasser und zwei Drittel des Wasserglases hinein. Sind Abschnitte vorhanden, so trägt man sie jetzt ein, da hierdurch die spätere Verbandbildung sehr gefördert wird. Der Kessel wird nun eine halbe Stunde bei ganz schwachem Feuer gedeckt. Danach verstärkt man das Feuer und beginnt mit dem Zusammenkrücken der Seife. Allmählich verschwindet das vorhandene Fett immer mehr und geht Verband ein, bis die Seife zuletzt beim weiteren Krücken in ein Stadium kommt, in dem jeden Augenblick voller Verband zu erwarten ist. Das Feuer wird nun entfernt, und die übrige Lauge, das Wasserglas und zuletzt das Salzwasser sofort eingekrückt, wenn ein voller Verband erzielt ist. Ist die Herstellung gelungen, so liegt ein schöner, dunkler und klarer Leim vor, der guten Zungenstich und Fingerdruck besitzen muß. Zu starke Seife hat starken Stich und glasharten Druck; zu schwache Seife hat wenig oder gar keinen Stich bei großer Zähigkeit und wenig Fingerdruck. Im ersten Falle krückt man etwas Öl, im zweiten Falle etwas Lauge nach. Die Seife wird nun noch des öfteren umgekrückt, möglichst kalt in 2—12 Zentner haltende Formen geschöpft und auch hier noch wiederholt durchgekrückt. Je kleinere Formen in Anwendung kommen, desto schöner wird die Seife, da eine nicht genügend kalte Seife in größeren Formen leicht ein marmoriertes Aussehen erhält. Ist eine Kühlpresse vorhanden, so wird die Seife natürlich gekühlt.

<sup>1)</sup> Bei diesen Ansätzen ist der je nach der Ausbeute mehr oder weniger in Erscheinung tretende Trockenverlust mit in Berücksichtigung gezogen. Die angegebene Ausbeute bezieht sich daher auf die handelsfähige Marktware.

Zu beachten ist noch, daß bei der Mitverwendung von Abschnitten auch Wasser beim Schmelzen zugesetzt werden muß, damit die Seife nicht wasserarm wird. Wasserarme Seifen setzen einen kernseifenähnlichen Schaum ab, der nur durch Wasserzusatz zum Verschwinden gebracht werden kann. Solche Seifen dürfen aber nicht zum Sieden kommen.

Bei Seifen, die in der genannten Ausbeute kernseifenähnlich werden sollen, muß Wasserglas als Füllung dienen und vorstehendes Verfahren innegehalten werden. Wird nur Pottaschelösung und Salzwasser für die Füllung benutzt, so werden die Seifen glatt und weniger kernseifenähnlich. Nachstehend folgen einige Vorschriften, die jedoch nur zu einem guten Ergebnis führen, wenn die erzielten Produkte nicht über 88° C heiß werden.

**Leimseifen mit etwa 250 % Ausbeute mit glattem Aussehen.** Ansätze sind:

327,5 kg Kokosöl oder Kernöl,	322 kg Kokosöl,
37 „ Talg oder schmalzart. Fett,	58 „ Talg oder schmalzart. Fett,
305,5 „ Ätznatronlauge von 30° Bé,	318 „ Ätznatronlauge von 30° Bé,
200 „ Pottaschelösung von 30° Bé,	113,5 „ Pottaschelösung von 30° Bé,
131 „ Salzwasser von 24° Bé.	113,5 „ Wasserglas,
	76,5 „ Salzwasser von 23° Bé.
334,5 kg Kernöl,	
37 „ Talg oder schmalzartiges Fett,	
312,3 „ Ätznatronlauge von 30° Bé,	
186 „ Pottaschelösung von 30° Bé,	
130 „ Wasserglas.	

Zunächst werden die Lauge und die Pottaschelösung zusammen gemischt. Man füllt alsdann die Fette in den Kessel, schmilzt sie und krückt bei 75° C die Lauge ein. Ist ein guter Verband hergestellt, so krückt man die übrigen Füllungen nach, gibt aber das Salzwasser stets zuletzt hinzu. Die Seife wird, wenn größere Mengen angefertigt werden, im bedeckten Kessel über Nacht stehen gelassen. Am anderen Morgen schöpft man die etwa vorhandene, leichte Schaumhaut ab, krückt durch, parfümiert gegebenenfalls und formt bei 70—75° C.

**Leimseifen mit 300—350 % Ausbeute.** Ansätze sind:

303 kg Kernöl oder Kokosöl,	323 kg Kernöl oder Kokosöl,
254 „ Ätznatronlauge von 30° Bé,	272 „ Ätznatronlauge von 30° Bé,
303 „ Pottaschelösung von 30° Bé,	259 „ Pottaschelösung von 30° Bé,
139 „ Salzwasser von 24° Bé.	97 „ Wasserglas,
	48 „ Salzwasser von 24° Bé.

Diese Seifen werden in der gleichen Weise angefertigt wie die vorher beschriebenen Leimseifen, nur läßt man die fertige, gut verbundene Seife zwei Stunden gut bedeckt im Kessel stehen, damit recht inniger Verband eintritt. Man entnimmt dann eine Probe von 50—100 g, die nach dem Erkalten fest sein muß. Ist dies nicht der Fall, so setzt man noch etwa 15—30 kg 24grädiges Salzwasser zur Härtung hinzu. Im Sommer kann man, wenn nur schwacher Stich vorhanden ist, auch mit Zugabe von etwas 20grädiger Ätznatronlauge härten; diese nachträgliche Härtung wird aber nur selten notwendig werden.



Wenn der Kessel nach 2 Stunden abgedeckt wird, muß unter einer dünnen Schaumdecke eine ganz klare Seife im Kessel liegen. Die entnommenen Proben müssen fest und trocken sein. Anderenfalls liegt ein mangelhafter Verband vor, ein Fehler, der durch Zugabe heißen Wassers zu beheben ist. Bei richtigem Arbeiten kann dieser Fehler aber gar nicht unterlaufen, denn die Seife bindet sehr leicht, wenn nach Vorschrift verfahren wird und wenn insonderheit bei der Mitverarbeitung stark ausgetrockneter Abschnitte das für diese notwendige Wasser beim Ansatz mit berücksichtigt wird. Gewöhnlich erfordern wenig ausgetrocknete Abschnitte auf 100 kg 10 kg Wasser, stark ausgetrocknete Abschnitte aber 20—25 kg Wasser auf dieselbe Menge. Leimseifen trocknen eben stärker und schneller aus, je höher sie in der Ausbeute stehen und damit muß gerechnet werden.

**Leimseifen mit 400—800 % Ausbeute.** Geeignete Ansätze sind:

230,5 kg Kokosöl,	123 kg Kokosöl,
193,5 „ Ätznatronlauge von 30° Bé,	103 „ Ätznatronlauge von 30° Bé,
230,5 „ Pottaschelösung von 30° Bé,	36 „ Pottaschelösung von 35° Bé,
115,3 „ Wasserglas,	246 „ Wasserglas,
230,5 „ Salzwasser von 22° Bé.	123 „ Salzwasser von 23° Bé,
	37 „ Wasser.

Die erste Seife mit etwa 400 % Ausbeute wird wie die vorbeschriebenen Leimseifen angefertigt, während man bei Herstellung der Seife mit etwa 800 % Ausbeute etwas anders arbeiten muß. Am besten verfährt man hier derart, daß man zunächst Natronlauge und Pottaschelösung mit dem Fett Verband eingehen läßt und alsdann vorsichtig das Salzwasser hinzukrückt. Nunmehr erwärmt man die Seife erst wieder auf 87° C und erhält sie auch auf dieser Temperatur, während man das noch erforderliche Wasserglas hinzugibt. Sollte die Seife nicht fest genug sein, so härtet man mit 30grädiger Ätzlauge.

Wie bei der allgemeinen Übersicht über die Fabrikation der Leimseifen ausgeführt wurde, lassen sich diese Seifen auch aus Fettsäuren herstellen. Es ist jedoch nicht empfehlenswert, hierbei die Karbonatverseifung in Anwendung zu bringen, weil das Endergebnis alsdann zu unsicher wird. Wie schon gesagt, sind alle diese Leimseifen Rezeptseifen, Fett, Alkali, Salze und Wasser müssen in richtigem Verhältnis stehen. Bei der Karbonatverseifung könnte nun aber leicht mehr oder weniger Wasser in die Seife gelangen, je nachdem die Verseifung, d. h. die völlige Austreibung der Kohlensäure, kürzere oder längere Zeit in Anspruch nimmt, und je nach Überhitzung des Frischdampfes. Man verseift deshalb die Fettsäuren besser mit Ätzlauge. Die Arbeitsweise ist dann derart, daß man zuerst die ganze Lauge mit etwa 5 % Salzwasser in dem Kessel zum Sieden bringt, die flüssige Fettsäure hinzulaufen läßt und nach ihrer vollständigen Verseifung die Lösungen einkrückt.

Wenn es der Preis erlaubt und besonderer Wert auf eine schöne, beschlagfreie Seife gelegt wird, so ist die Anwendung einer Zuckerfüllung bei diesen Leimseifen sehr zu empfehlen<sup>1)</sup>. Man verwendet

<sup>1)</sup> Vgl. Fußnote S. 308.

dann eine wässrige Lösung von gleichen Teilen Pottasche, Salz und Zucker, die auf 24° Bé eingestellt wird. Die in den Ansätzen angegebenen Mengen Pottaschelösung und Salzwasser werden dann aber entsprechend reduziert und durch die Zuckerfüllung ersetzt.

Ein Ansatz für eine Seife mit stark 300 % Ausbeute würde dann in folgender Weise zusammenzustellen sein:

284 kg	Kernöl,
34 „	Talg oder schmalzartiges Fett,
164 „	Ätznatronlauge von 38° Bé,
120 „	Wasser,
120 „	Pottaschelösung von 30° Bé,
120 „	Salzwasser von 23° Bé,
100 „	Zuckerfüllung.

Die Arbeitsweise bleibt dieselbe wie bei den früher beschriebenen Seifen, nur muß bei allen Produkten, die eine Zuckerfüllung erhalten, sehr vorsichtig geheizt werden, da sich Zucker bei starker Erhitzung leicht bräunt.

**Wasserglasseifen zum Waschen in Seewasser.** Besitzt eine Seife sehr viel Wasserglas, so kann man selbst in Seewasser oder härtestem Brunnenwasser damit waschen. Solche Wasserglasseifen werden daher vielfach auf Seeschiffen verwendet. Eine Wasserglasseife mit etwa 320 % Ausbeute beispielsweise wird erhalten aus

282 kg	Kokosöl,
282 „	Ätznatronlauge von 30° Bé,
85 „	Pottaschelösung von 30° Bé,
281 „	Wasserglas,
70 „	Wasser.

Die Anfertigung dieser Seife geschieht in der Weise, daß man das Kokosöl mit der Pottaschelösung in den Kessel gibt und bei gutem Umkrücken schmilzt. Hat die Masse eine Temperatur von 87° C erreicht, so krückt man die Lauge hinzu. Sobald man guten Verband erzielt, und die Seife ebenfalls wieder eine Temperatur von 87° C erreicht hat, krückt man vorsichtig, schöpferweise das Wasserglas hinzu. Sollten hierbei Klumpen entstehen, so müßte noch etwas 30grädige Ätznatronlauge hinzugegeben werden. Man kann aber auch von vornherein so arbeiten, daß man dem Wasserglas 10 kg Ätzlauge beigibt, wodurch solche Klumpenbildung vermieden wird. Wenn das Wasserglas gut verkrückt ist, gibt man das Wasser nach und entfernt das Feuer.

Man läßt nun die Seife zwei Stunden ruhen oder besser über Nacht stehen. Nach dieser Zeit soll die Seife mäßigen Stich besitzen und schaumfrei im Kessel liegen. Hat sie noch starken Stich und glasharten Druck, so müssen noch einige Kilo heißes Öl mit Wasser gemischt hinzugegeben werden, bis man einen mäßigen Stich und guten Druck feststellen kann. Hat die Seife normalen Zungenstich und viel Schaum, so fehlt Wasser, ist sie zäh, so ist Lauge nachzugeben. Abschnitte, die man mitverarbeiten will, gibt man von vornherein mit der nötigen

Wassermenge, etwa 10 Kilo Wasser auf 100 Kilo wenig getrocknete Abschnitte, in den Kessel, oder schmilzt sie, nachdem man das Wasserglas beigekrückt hat, auf leichtem Feuer bei öfterem Umkrücken. Sehr trockenen Abschnitten muß man auf 100 kg 20—25 kg Wasser zusetzen.

Die fertige, auf 75° C abgekühlte Seife schöpft man am besten in eiserne, 12—30 Zentner haltende Formen.

**Harzleimseifen.** Genau so wie die vorher angeführten Leimseifen ohne Harzzusatz dürfen auch diejenigen mit Harzzusatz mit nicht zu starken Ätzlaugen gesotten werden. Außerdem ist bei allen diesen Leimseifen auf einen besonders guten Verband zu achten, da nur dieser die Voraussetzungen für einen zweckentsprechenden Leim bildet. Bei Harzleimseifen ist weiter ganz besonders darauf zu sehen, daß gute kaustische Laugen zur Verwendung gelangen, damit die Seifen imstande sind, die Zusätze ohne Nachteil aufzunehmen.

Harzleimseifen, deren Herstellung allenthalben noch recht lebhaft ist, kommen hauptsächlich in gelber und brauner, aber auch teilweise in schwarzer Färbung auf den Markt. Es muß bei diesen Seifen, gleichviel welche Farbe sie besitzen, in Betracht gezogen werden, daß das Harz die Seife weich macht. Es sind daher auch zahlreiche Vorschriften bekannt für die Gewichtsverhältnisse, in denen jenes neben vornehmlich gutem Fette, vor allem Kernöl, Kokosöl und rohem Palmöl mitversotten werden kann. Im allgemeinen lassen sich Harzleimseifen mit sehr hohem Harzgehalt herstellen, allerdings muß der Gehalt an Füllungsmaterial herabgesetzt werden. Ein brauchbarer Ansatz ist beispielsweise der folgende:

150 kg	Kernöl,
60 „	Talg,
40 „	Knochenfett oder rohes Palmöl,
250 „	helles Harz,
420 „	Ätznatronlauge von 30° Bé,
50 „	Wasserglas,
50 „	Kristallsoda.

Kristallsoda und Wasserglas können im Ansatz auch fehlen, es entstehen trotzdem brauchbare Seifen; die Fertigprodukte werden aber durch diesen Zusatz glatter und im Griff trockener und fester. Die einfachste Art, solche Seifen herzustellen, ist die, daß man die Lauge dem Harzfett zukrückt und durch Nacherhitzen in guten Verband überführt.

Das Fett wird auf etwa 80—90° C erhitzt und das zerkleinerte Harz darin gelöst. Ist dies geschehen, so läßt man die Temperatur auf 75° C fallen und krückt die Lauge, in der sich das Wasserglas befindet, langsam hinzu, bis guter Verband entsteht. Etwas Feuer kann man zwar unterhalten, darf aber auf höchstens 88° C gehen. Man kann den Verband auch fördern, indem man die Lauge ebenfalls etwas anwärmt und die vorhandenen Abschnitte dem Harzfett zusetzt. Wenn guter Verband eingetreten ist, gibt man die Kristallsoda hinzu und schmilzt sie unter häufigem Umkrücken, entfernt dann das Feuer und überläßt

die Seife zwei Stunden lang der Ruhe, damit recht innige Verbindung erfolgt. Dann krückt man nochmals gut durch und formt die Seife in 12—15 Zentner haltenden Formen.

**Harzleimseifen mit 300—400 % Ausbeute.**

**I.**

143 kg Kokosöl,  
114 „ Kernöl,  
28 „ rohes Palmöl,  
43 „ Harz,  
276 „ Ätznatronlauge von 30° Bé,  
157 „ Pottaschelösung von 30° Bé,  
157 „ Salzwasser von 22° Bé,  
93 „ Wasserglas.

**II.**

312 kg Kernöl oder Kokosöl,  
15,5 „ rohes Palmöl,  
30 „ Harz,  
300 „ Ätznatronlauge von 30° Bé,  
171 „ Pottaschelösung von 30° Bé,  
125 „ Salzwasser von 22° Bé,  
46 „ Wasserglas.

In dem Fettansatz wird das Harz gelöst, dann die Pottaschelösung und gleich danach die Ätznatronlauge ebenfalls eingekrückt. Man erzielt so leicht Verband. Ist dies geschehen, so läßt man die Temperatur der Seife auf 88° C steigen und krückt das Salzwasser ein. Der Kessel bleibt, nachdem man das Feuer entfernt hat, eine Stunde der Ruhe überlassen, damit ein möglichst guter Verband erzielt wird; alsdann erst krückt man auch das Wasserglas hinzu. Jetzt zieht man Proben. Sind diese noch nicht fest genug, so härtet man durch Zusatz von einigen Kilo Kristallsoda, die man bis zum Schmelzen krückt. Wenn die Proben genügend Festigkeit zeigen, wird die Seife ausgeschöpft.

**Harzleimseife ohne Salzwasser.** Ein empfehlenswerter Ansatz ist:

228 kg Kokosöl,  
22 „ rohes Palmöl,  
57 „ helles Harz,  
456 „ Ätznatronlauge von 20° Bé,  
170 „ Wasserglas,  
68 „ Kristallsoda.

Man erhält hiermit eine billige, schöne Harzleimseife, die sich infolge der niedrigen Laugengrade äußerst leicht anfertigen läßt. Man löst das Harz im Fett, krückt die Lauge nach und nach hinzu und erhitzt die Seife auf 88° C, dann krückt man das Wasserglas und gleich darauf die Kristallsoda hinzu. Nunmehr entfernt man das Feuer, krückt wiederholt durch, bis sich die Kristallsoda gelöst hat und schöpft schließlich in Formen. Hat man Abschnitte, so fügt man diese hinzu, nachdem die Lauge eingekrückt ist. Ist die Seife etwas zu weich ausgefallen, so härtet man durch Zusatz von 1—2 kg 36grädiger Ätznatronlauge.

**Transparent-Harzleimseife.** Eine schöne, transparente Leimseife erhält man auf einfachem und leichtem Wege aus folgendem Ansatz:

182 kg Kokosöl,  
80 „ rohes Palmöl,  
24 „ Harz,  
152 „ Pottaschelauge von 26° Bé,  
152 „ Ätznatronlauge von 26° Bé,  
64 „ Pottaschelösung von 35° Bé,  
167 „ Salzwasser von 22° Bé,  
128 „ Wasserglas,  
48 „ Kristallsoda.

Öl und Fett werden eingeschmolzen, das zerkleinerte Harz darin gelöst, hierauf die Pottaschelauge eingekrückt und nach eingetretenem Verband die Sodalaug und unmittelbar danach die Pottaschlelösung hinzugegeben. Man erhitzt auf  $88^{\circ}\text{C}$ , krückt dann das Salzwasser und nach abermaligem Erhitzen auf  $88^{\circ}\text{C}$  auch das Wasserglas hinzu. Alsdann gibt man die vorhandenen Abschnitte und die Kristallsoda in die Masse und feuert langsam bis zur vollständigen Lösung weiter. Schließlich wird die Seife bei  $75^{\circ}\text{C}$  geformt.

**Schwarze Harzleimseife.** In Mitteldeutschland ist eine schwarze Harzleimseife gangbar, die hier noch kurz erwähnt sei. Der Ansatz besteht aus

248 kg	Kokosöl,
100 „	rohem Palmöl,
70 „	Harz,
355 „	Ätznatronlauge von $30^{\circ}\text{Bé}$ ,
175 „	Wasserglas,
46 „	Kristallsoda,
2 „	Frankfurter Schwarz, in
5 „	Wasser gelöst bzw. verrührt.

Das Harz wird in dem Fett wie üblich gelöst, während man in einem anderen Kessel auf der Lauge die Abschnitte in Lösung bringt. Ist dies geschehen, so wird das Feuer entfernt. Das Harzfett wird nun unter gutem Krücken der Lauge zugegeben, wobei es sich sofort verseift. Sobald nahezu das ganze Harzfett im Kessel ist, kündigt sich der volle Verband gewöhnlich durch starkes Steigen des Kesselinhaltes an. Man trägt nichtsdestoweniger aber unter regelmäßigem Verrühren den Rest des Harzfettes ein, wehrt, falls die Seife überzulaufen droht, mit dem Spatel und setzt nach und nach die Kristallsoda hinzu. Für Ungeübte empfiehlt es sich, 50 kg Lauge kalt zurückzuhalten, um dem Übersteigen durch Zugabe der kalten Flüssigkeit wirksam begegnen zu können. Ist die Kristallsoda durch häufiges Krücken gelöst, so bleibt die Masse zwei Stunden der Ruhe überlassen, damit inniger Verband eintritt. Man krückt dann durch und zieht eine Probe von 50—100 g. Ist dieselbe nach dem Erkalten noch nicht fest genug, so härtet man durch Zugabe von 5—10 kg Kristallsoda. Man deckt alsdann den Kessel bis zum nächsten Morgen zu, nimmt den Schaum ab und schöpft aus.

**Harzleimseife mit Talk.** Ein Ansatz ist:

123 kg	Kokosöl,
98 „	rohes Palmöl,
280 „	Ätznatronlauge von $25^{\circ}\text{Bé}$ ,
49 „	Harz.

Als Füllung verwendet man

132 kg	Talk,
245 „	Wasser,
49 „	Wasserglas,
24 „	Kristallsoda.

Aus Harz und Kokosöl siedet man mit Hilfe der Lauge einen Leim, setzt das Palmöl hinzu und läßt gut durchsieden. Man kann aber auch

gleich den ganzen Fettansatz in den Kessel geben und mit der 25grädigen Lauge verseifen, muß dann aber darauf achten, daß die Seife nicht dick wird, ehe sie genügend abgerichtet ist. Unterdessen wird der Talk mit Wasser verrührt und die Mischung unter gutem Rühren der verseiften Masse zugesetzt, indem man darauf achtet, daß der Talk nicht anbrennt. Ist alles gut versotten, so fügt man die Kristallsoda und sobald auch diese einverleibt ist, das Wasserglas hinzu. Nachdem alles gleichmäßig eingebunden ist, prüft man die Abrichtung und die Festigkeit der Seife. Sie muß guten Zungenstich und Fingerdruck haben und eschwegerartig, schaumfrei im Kessel sieden. Besitzt sie keinen oder nur ganz geringen Zungenstich und Druck, so fehlt noch Lauge, die man bei leichtem Sieden so lange hinzufügt, bis der gewünschte Erfolg erreicht ist. Nun wird das Feuer entfernt und noch fleißig umgerührt, um ein Anbrennen zu verhüten. Hat sich das Schäumen der Seife gelegt, so krückt man noch des öfteren durch, läßt dann zweckmäßig über Nacht ruhig stehen und krückt am anderen Morgen nochmals recht gut durch, bis wieder eine gleichmäßige Masse vorliegt, die am besten in kleinen Formen geformt wird. Auch hier krückt man die Seife noch so lange, bis sie nicht mehr absetzen kann.

**Tonnen- oder Scheuerseife.** Diese Seifen wurden früher in manchen Gegenden in bedeutendem Umfange angefertigt und teilweise, wie z. B. in Hamburg, auch als weiße Schmierseifen gehandelt. Auch während des Krieges wurden sie, da die Herstellung von Seifen untersagt war, als Bohrpasten reichlich angeboten. Sie sind 8—12fache, mäßig feste, gallertartige Faß- und Riegelseifen, die gewöhnlich in Blechbüchsen verpackt werden. In der Regel sind es Erzeugnisse aus nur gebleichtem Palmöl und talgartigen Fetten oder auch nur aus Talg allein. Je härter das zur Herstellung verwandte Fett ist, um so mehr Wasser nimmt die Seife auf. Teilweise werden diesen Produkten auch Karbonatlösungen oder Wasserglas hinzugesetzt; dies ist aber wenig empfehlenswert, weil die fertige Seife dadurch nässend oder glitschig wird. Am besten läßt man daher derartige Füllungen fort und füllt nur mit Wasser, das besonders dann leicht aufgenommen wird, wenn man der Seifenmasse Agar-Agar, Tragant und andere Wasser bindende Pflanzenstoffe beimischt.

Die Fabrikation dieser Seifen kann direkt oder indirekt erfolgen. Indirekt ist sie etwas umständlicher; aber man erzielt beinahe schönere Seifen als bei der direkten Anfertigung. Beide Wege seien beschrieben:

Der Ansatz soll bestehen aus

125 kg Talg,	} 8 fach.
125 „ Ätznatronlauge von 25° Bé,	
625 „ Wasser, kochend,	
625 g Agar-Agar in	
125 kg Wasser gelöst,	

Der Talg wird zunächst im Kessel mit der 25grädigen Lauge, die vorher mit dem notwendigen Wasser 12grädig eingestellt wird, zu einem klaren, gut abgerichteten Seifenleim verkocht, dem man unter



leichtem Sieden das an den oben erwähnten 625 kg noch fehlende Wasser einkrückt, worauf man das Feuer entfernt. Unterdessen hat man 625 g Agar-Agar in den angeführten 125 kg Wasser gelöst. Krückt man diese Lösung der Seife im Kessel zu, so wird alles Wasser vorzüglich gebunden. Man entnimmt nun eine Probe. Ist dieselbe noch zu fest, so wird noch mehr Wasser eingekrückt.

Bei der indirekten Methode siedet man zuerst eine Kernseife, die man später in Wasser löst. Angenommen, es soll ein Ansatz von 300 kg Talg, 200 kg gebleichtem Palmöl und 150 kg Kammfett zu einer derartigen Seife umgewandelt werden, so verfährt man wie folgt:

Man gibt den Fettansatz in den Kessel und siedet mit 15grädiger Lauge einen klaren, gut abgerichteten Leim. Nachdem dieser noch eine Stunde mäßig durchgesotten ist, prüft man nochmals die Abrichtung und gibt, wenn noch genügend Stich vorhanden ist, nach und nach soviel 24grädiges Salzwasser hinzu, bis die Unterlauge ein wenig verleimt abfließt. Man bedeckt nunmehr den Kessel, läßt die Unterlauge einige Stunden absetzen, schöpft die Seife in die Form und salzt die zurückgebliebene Unterlauge vollständig aus. Das Ergebnis ist eine salzreine, gute Kernseife.

Die erkaltete Seife wird alsdann geschnitten und in der folgenden Weise auf Scheuerseife weiter verarbeitet:

125 kg der kleingeschnittenen Seife werden in 792 kg Wasser warm gelöst und des öfteren gekrückt. Nachdem alles ohne Sieden bei etwa 90° C gelöst ist, entfernt man das Feuer und setzt 1000 g Agar-Agar hinzu, das zuvor in 83 kg kochendem Wasser gelöst ist. Die fertige Masse wird alsdann noch mehrfach durchgekrückt und, ziemlich erkaltet, in Blechbüchsen oder in Kübel von Tannenholz abgeschöpft. Buchenholz ist ungeeignet, weil sich das Präparat in solchen Kübeln braun färben würde.

**Wasserglaskompositionen.** Die Wasserglaskompositionen werden am zweckmäßigsten aus Kokosöl, gegebenenfalls aber auch aus Palmkernöl hergestellt. Das Wasserglas, kieselsaures Natron oder kieselsaures Kali, wird sowohl bei der Fabrikation von Schmierseifen als auch bei Kernseifen als Füllungsmittel angewandt, am stärksten aber bei diesen Wasserglaskompositionen, weil es von allen wässerigen Füllungsmitteln am wenigsten eintrocknet und auch ein gewisses Reinigungsvermögen besitzt. Es macht hartes Wasser weich und verhindert das Gerinnen der Seife während des Waschprozesses.

Empfehlenswerte Ansätze sind die folgenden:

250 kg	Kokosöl,
250	„ Ätznatronlauge von 25° wé, mit
175	„ Wasser gemischt,
300	„ Wasserglas, mit
25	„ Ätznatronlauge von 25° Bé gemischt.

Das Kokosöl wird mit der Ätznatronlauge bei etwa 90° C zusammengekrückt und in Verband gebracht; alsdann wird sofort das Wasserglas eingekrückt, womit die Seife fertig ist.



Eine andere Wasserglaskomposition wird wie folgt hergestellt:

215 kg	Kokosöl,
215 „	Ätznatronlauge von 25° Bé mit
108 „	Wasser gemischt,
323 „	Wasserglas mit
32 „	Ätznatronlauge von 25° Bé gemischt,
107 „	Pottaschelösung von 30° Bé.

Man verkocht das Öl im Kessel mit der Lauge und setzt sofort die Pottaschelösung hinzu. Alsdann entfernt man das Feuer und krückt das Wasserglas ein. Sollte es vorkommen, daß sich hierbei Klumpen bilden, so ist die Einflußgeschwindigkeit zu verlangsamen und gegebenenfalls noch etwas Feuer oder Dampf anzuwenden. Hat man Abfälle, so kann man sie von vornherein mit in den Kessel geben.

Solche Wasserglaskompositionen werden bis zu 20fachen Mischungen hergestellt, die dann freilich kaum noch etwas anderes sind als mit Ätznatron kristallisiertes Wasserglas, in dem die geringe Menge Seife nur dazu dient, der Masse ein seifenähnliches Aussehen zu geben. Damit sie genügend Festigkeit bekommen, müssen solche Kompositionen sehr stark abgerichtet sein. Ihre Anfertigung ist im übrigen aber nach den oben beschriebenen Vorschriften durchzuführen.

**Oberschalseife.** In einigen Gegenden ist die Kernoberschalseife eine der beliebtesten Waschmittel. Die Vorliebe für diese Seife wurde daher die Veranlassung, auch aus Leim- und Halbkernseifen Oberschalseifen herzustellen, zumal der Gedanke nahe lag, auch diese in niedrige Kasten zu gießen und ihre Oberfläche mit einem Stabe kraus zu ziehen. Man fing daher bald an, zartweiße Oberschalseifen nach Eschwegerart mit etwa 200—230 % Ausbeute aus Talg und Kokosöl herzustellen. Da die an Luft und Sonne getrockneten Fabrikate wirklich gut waren, erzielten sie auch gute Preise. Heute werden diese Leimseifen aber durchgängig schlechter fabriziert und einfach zusammengekrückte Leimseifen ebenfalls mit dem Stab kraus gezogen.

Der Ansatz zu der guten Oberschalseife nach Art einer Halbkernseife erlitt später auch Veränderungen, so daß man diese Seifen heute meist nur noch aus halb Kernöl und halb talgartigen, hellen Fetten mit 20—25 % Wasserglas wie eine Eschweger direkt herstellt:

Der Ansatz ist gewöhnlich der folgende:

218 kg	Kernöl,
217 „	talgartige Fette,
108 „	Wasserglas,
435 „	Ätznatronlauge von 25° Bé.

Man gibt die Lauge in den Kessel, macht Feuer und schmilzt die vorhandenen Abschnitte. Wenn dies erreicht ist, setzt man das Wasserglas hinzu und läßt alsdann unter schwachem Sieden den Fettansatz bis auf 40 kg Kernöl, die man zur endgültigen Abrichtung zurückbehält, hinzufließen. Wenn man mit Hilfe der Krücke guten Verband erzielt hat und eine gut verbundene, eschwegerartige Seife im Kessel siedet, prüft man und richtet mit dem zurückbehaltenen Palmkernöl auf mäßigen Stich ab. Sobald die Seife fertig ist, entfernt man das

Feuer und krückt noch 22 kg 24grädiges Salzwasser hinzu. Man läßt alsdann bis zum nächsten Tag im Kessel stehen, krückt nochmals gut durch, formt in kleinen, flachen Kastenformen und zieht die Oberschale ein.

Neuerdings werden, wie schon angedeutet, derartige Oberschal-seifen auch mit bedeutend höherer Ausbeute wie folgt angefertigt:

Der Ansatz besteht aus

250 kg Kernöl,  
125 „ Schmalzfett oder Kammfett,  
375 „ Ätznatronlauge von 25° Bé,  
250—310 „ Wasserglas.

Man gibt den Fettansatz in den Kessel und siedet einen klaren, schaumfreien, gut abgerichteten Leim, dem man das Wasserglas einkrückt. Sobald sich die Seife abgekühlt hat und im Kessel anlegt, bringt man sie in Oberschalkasten und rührt die Oberschale ein. Es empfiehlt sich jedoch, vor dem Ausschöpfen des öfteren durchzukrücken.

**Mottled-Seifen.** Die Mottled-Seifen, auch wohl Eschweger III genannt, können trotz ihres teilweise guten Aussehens und trotz ihrer großen Ähnlichkeit mit den Eschweger Seifen ihrer hohen Ausbeute wegen doch nur zu den Leimseifen gezählt werden. Die meisten Mottled-Seifen konnten früher überhaupt nicht unter 320 % Ausbeute angefertigt werden. Viel Bemühungen zielten daher daraufhin, diese Seifen soweit zu verbessern, daß sie wenigstens den Eschweger Seifen im Fettgehalt annähernd gleichkamen, meistens aber vergeblich. Die Versuche scheiterten stets an dem hohen Salzgehalt, den diese Seifen brauchen, um Marmor stellen zu können. Die besten Sorten ergeben daher frisch 320—340 %, die schlechteren 700 % Ausbeute. Die besseren Sorten werden beim Gebrauche widerstandsfähiger, wenn man sie in nicht zu großen Blöcken, am besten in Platten, einige Tage in trockenen Räumen aufstellt. Sie verlieren dann in unglaublich kurzer Zeit etwa 20 % an Gewicht, lassen allerdings auch infolge der zunehmenden Konzentration die inkorporierten Salze auskristallisieren, weshalb man sich meist mit einem geringeren Gewichtsverlust begnügt. Heute ist man auch imstande, Mottled-Seifen mit 250—260 % Ausbeute anzufertigen, doch gehört eine gewisse Übung dazu, ein solches Produkt sachgemäß herzustellen.

Die Anfertigung dieser Seifen wird dem Sieder aber erleichtert, wenn er weiß, worauf die erforderliche Marmorbildung eigentlich beruht. Sie hängt im wesentlichen davon ab, daß das Wasserglas langsam mit der Farbe auskristallisiert. Ist die Grundseife in der Abrichtung zu schwach, so kristallisiert die Wasserglasfarbe zu rasch und geht zu Boden, ist sie zu stark, so kann die Farblösung wenig oder gar nicht auskristallisieren. Das erste Erfordernis ist also, eine richtige Grundseife anzufertigen, die Anlage zur Marmorierung besitzen und den Marmor zu halten imstande sein soll. Die Art der Marmorbildung, ob großflammig oder klein, ist Übungssache. Aber noch ein zweiter Punkt verdient bei diesen Seifen eine große Beachtung, die Mottled-Seife darf

niemals wasserarm sein; ist dies der Fall, so wird die Marmorierung stets klein und schlecht ausfallen. Bei allen Leimseifen ist Wasserarmut der allergrößte Fehler, der aber ganz besonders bei den marmorierten Leimseifen in Erscheinung tritt. Durch Wasserarmut werden die Salze frei, die dann stets trennend auf den Verband der Seife einwirken, so daß sich niemals ein schöner Marmor bilden kann. Viele Sieder gehen hier zu ängstlich vor, weil sie fürchten, der Seife zuviel Wasser zuzuführen. Es sei deshalb besonders bemerkt, daß sich Wasserarmut bei diesen Seifen stets durch Aussetzen eines dicken, schweren, oft kernartigen Schaums zeigt, der um so dicker und schwerer ist, je weniger Wasser die Seife enthält. Es muß dann ohne Ängstlichkeit gearbeitet werden, selbst wenn die Menge des noch erforderlichen Wassers 100 kg und mehr erreicht; das Wasser fehlt, so lange die Seife diesen schweren Schaum besitzt. Besonders wenn Abschnitte mit zur Verarbeitung gelangen, fordert die Seife stets viel Wasser, dessen Menge erst richtig bemessen ist, wenn die Seife nur soviel wässerigen Schaum besitzt, als beim Krücken entsteht. Hier liegen die Garantien des erfolgreichen Arbeitens. Ob daher bei dem einen Rezept 20grädige oder 22grädige Ätznatronlauge vorgeschrieben ist, oder ob nach einem anderen Verfahren das Salzwasser und die Pottaschelösung eine etwas andere Grädigkeit aufweisen sollen, all dies ist unwesentlich. Man hat lediglich einen richtigen Leim von genügender Festigkeit zu fabrizieren und dessen Abrichtung so zu regeln, daß die Wasserglasfarblösung kristallisieren kann.

Hauptfette für die Mottled-Seifen sind Kokosöl und Palmkernöl; letzteres findet zu diesen Seifen am meisten Verwendung und ist bei Ausbeuten bis zu 400 % geeigneter als Kokosöl. Erst zur Erzielung höherer Ausbeuten soll man das Kokosöl wegen seines höheren Verleimungsvermögens heranziehen. Als Zusatzfett ist etwas Talg empfehlenswert, der die Eigenschaft hat, die Seife in der Form nach guter Marmorstellung rascher erstarren zu lassen, so daß Marmorsenkungen vermieden werden.

Alles in allem soll man also die Seife bis zu 400 % Ausbeute stets nur aus Kernöl, eventuell mit etwas Talg oder irgendeinem anderen Fett gemischt, anfertigen. Von 450—550 % Ausbeute an empfiehlt es sich aber, wenigstens die Hälfte des Ansatzes aus Kokosöl bestehen zu lassen, und geht man über 600 % Ausbeute, so ist es am richtigsten, das Kernöl ganz fortzulassen. Außerdem verwendet man bei den ganz hohen Ausbeuten von 500 % ab etwas weniger konzentrierte Füllungs-salzlösungen als bei den niedrigen Ausbeuten.

Auf 100 kg Fettansatz rechnet man bei Mottled-Seife 115 kg 20° Bé starke Ätznatronlauge. Man gibt den Fettansatz in den Kessel, verseift mit der Lauge durch Zusammenkrücken und setzt dann sofort die Pottaschelösung hinzu, worauf man den Seifenleim auf eine Temperatur von 88° C bringt und das Salzwasser einkrückt. Vorteilhafterweise vermeidet man jegliches Sieden der fertigen Seife, da hierbei, namentlich wenn die Beheizung durch direktes Feuer erfolgt, viel Wasser verdampft, Schaum entsteht und die Seife nur schwer Verband eingeht.

Das fertige Produkt muß Druck besitzen und eine gut spinnende Leimseife sein. Zu seiner Beurteilung nimmt man mit dem Spatel eine Probe heraus, wartet eine halbe Minute und läßt dann ablaufen, um den Vorgang des Spinnens zu beobachten. Als Füllung eignen sich am besten Pottaschelösung und Salzwasser, andere Füllungen sind weniger gut. Besonders Sodalösung ist zu vermeiden, da die damit hergestellten Seifen, besonders im Winter, leicht beschlagen. Überhaupt veranlassen alle zur Verwendung kommenden Salzlösungen bei unrichtiger Konzentration Störungen, sind sie zu schwach, so machen sie die Seife weich und lassen zu starke Verbindung zu, während zu starke Salzlösungen wieder kernartige Schaumbildung verursachen, ähnlich wie sie bei Wasserarmut auftritt. Ist die Grundseife richtig ausgefallen, so kann man zur Färbung der Seife übergehen, prüft aber zuerst, ob die Seife die Farblösung aufnimmt, ohne zu kristallisieren. Die Farblösung selbst läßt man am besten aus gleichen Teilen Wasser und Wasserglas bestehen.

**Mottled-Seife mit 260 % Ausbeute.** Wie schon vorher gesagt, ist die Herstellung einer Mottled-Seife in dieser niedrigen Ausbeute außerordentlich schwer, und es gehört große Übung dazu, dieselbe anzufertigen. Für die Fabrikation dient am besten der folgende Ansatz:

370 kg Kernöl, oder 333 kg Kernöl und 37 kg Talg,  
 425 „ Ätznatronlauge von 20° Bé,  
 74 „ Pottaschelösung von 35° Bé,  
 9 „ Salzlösung von 24° Bé.

Als Farblösung verwendet man:

450 g Ultramarinblau, in  
 18 kg Wasser gelöst,  
 18 „ Wasserglas,  
 3,5 „ Ätznatronlauge.

Die Schwierigkeit bei der Herstellung dieser Mottledseife mit niedriger Ausbeute liegt in der Erzielung einer richtigen Marmorbildung. Im übrigen ist die Fabrikation dieselbe, wie die der höher vermehrten Mottled-Seifen. Es ist aber zu bemerken, daß diese Seifen, da sie weniger Wasser enthalten, dicker sind, und demzufolge auch heißer ausgeschöpft und gut bedeckt werden müssen. Am besten ist es, bei 88° C auszuschöpfen und bis zur Marmorierung gut zuzudecken.

**Mottled-Seife mit 350 % Ausbeute.** Als Ansatz verwendet man:

259 kg Kernöl,  
 28,5 „ Talg,  
 331 „ Ätznatronlauge von 20° Bé,  
 153,5 „ Pottaschelösung von 35° Bé,  
 206 „ Salzwasser von 24° Bé.

Als Farblösung:

480 g Ultramarin,  
 9,5 kg Wasser,  
 2 „ Ätznatronlauge von 20° Bé,  
 9,5 „ Wasserglas.

**Mottled-Seife mit 450 % Ausbeute.** Als Ansatz verwendet man:

215 kg Kernöl,  
274 „ Ätznatronlauge von 20° Bé,  
226 „ Pottaschelösung von 33° Bé,  
312 „ Salzwasser von 22° Bé.

**Mottled-Seife mit 550 % Ausbeute.** Als Ansatz verwendet man:

125 kg Kernöl,  
53 „ Kokosöl,  
204 „ Ätznatronlauge von 20° Bé,  
264 „ Pottaschelösung von 30° Bé,  
354 „ Salzwasser von 21° Bé.

**Mottled-Seife mit 700 % Ausbeute.** Als Ansatz verwendet man:

128 kg Kokosöl,  
14 „ Talg,  
164 „ Ätznatronlauge von 20° Bé,  
298 „ Pottaschelösung von 30° Bé,  
396 „ Salzwasser von 22° Bé.

Die Farblösung für die letzten drei Seifen mit 450—700 % Ausbeute stellt man wie folgt zusammen:

$\frac{1}{2}$  kg Farbe,  
12 „ Wasser,  
2 „ Ätznatronlauge von 20° Bé,  
12 „ Wasserglas.

Die Fabrikation selbst vollzieht sich in der folgenden Weise. Zunächst kommt der gesamte Fettansatz in den Kessel und wird mit der angegebenen Laugenmenge verseift. Nach gutem Verband krückt man die Pottaschelösung hinzu, erhitzt auf 88° C, krückt das Salzwasser nach und erwärmt abermals auf 88° C. Hat man Abschnitte, so kann man sie nach dem Hinzukrücken des Salzwassers bei schwachem Feuer zusetzen; stets müssen dann aber, je nach der Austrocknung der Abschnitte, auch 10—20 % derselben an Wasser hinzugegeben werden. Alsdann entfernt man das Feuer und deckt die Seife eine halbe Stunde gut zu, damit einerseits noch innigerer Verband eintritt, andererseits der wässrige Schaum, der durch das Krücken entstanden ist, möglichst verschwindet. Den geringen, noch verbleibenden Schaum nimmt man ab. Die nunmehr fertige Grundseife wird alsdann der unerläßlichen Prüfung unterzogen, ist sie zu schwach, so krückt man noch einige Kilo 20grädige Ätznatronlauge hinzu, ehe man die Seife färbt.

Die geformte Seife aufs Geradewohl zu färben ist immer etwas gewagt, denn ganz genau wird man die Zusammensetzung der Seife auch durch das genaueste Einwiegen der Zutaten nicht treffen. Man tut daher gut, dieselbe zunächst auf ihr Marmorbildungsvermögen hin zu untersuchen und arbeitet dabei zweckmäßigerweise mit kleineren Proben, die 80° C heiß sein sollen. Ist die Seife kälter, so erschwert sich die Marmorbildung in den kleinen Probiergefäßen. Läßt sich  $\frac{1}{4}$  l Farblösung glatt mit 20 kg Seife verrühren oder kristallisiert sie nur in winzigen, einzelnen Pünktchen, so ist die Seife anscheinend richtig getroffen; kristallisiert die Farblösung hingegen in größeren Flocken

sofort beim Einrühren, so ist die Grundseife noch zu schwach, und der Farblösung müssen alsdann noch 2—3 kg Lauge zugegeben werden. Man muß dann abermals Proben vornehmen, bis sich die Farblösung glatt einrühren läßt.

Wird die Farblösung von vornherein glatt aufgenommen, so kann die Seife richtig getroffen sein, es ist aber auch möglich, daß sie zu stark ist. Das Probegefäß wird daher gut bedeckt eine halbe Stunde der Ruhe überlassen. Bemerkt man nach dieser Zeit noch gar keinen Marmor, so ist die Grundseife zu stark; man krückt alsdann noch 2—3 kg Öl und 6—7 kg Wasser ein, worauf sich der Marmor bilden wird. Hat die Seife in dem Probegefäß nach einer halben Stunde eine leichte, wenn auch kaum sichtbare Marmorierung gebildet, so ist sie gut getroffen. Sie wird dann auch im Kessel gefärbt und bei 75° C in die Formen geschöpft, worauf man sie bis zur Marmorstellung leicht bedeckt. Sobald der Marmor genügend ausgebildet ist, wird die Form abgedeckt. Hat die Seife Neigung zum Senken des Marmors, so kann man sie ohne Bedenken nochmals durchkrücken und dann abermals bis zur Marmorbildung gut zudecken. Zur Marmorsenkung neigen in der Regel nur schwache Seifen, die gewöhnlich auch großflüssigen Marmor ergeben, während etwas kräftig abgerichtete Seifen kleinflüssiger im Marmor ausfallen und dann keine Neigung zum Senken desselben haben.

Kleine Sude können in der Regel morgens gesotten und nachmittags geformt werden; besser ist es aber, all diese Seifen nachmittags anzufertigen und am nächsten Tage auszuschöpfen, so daß sich die Marmorbildung über Nacht vollziehen kann. Vor dem Ausschöpfen muß nochmals gut durchgekrückt und die Temperatur nachgemessen werden.

### Hausseifen auf kaltem und halbwarmem Wege.

**Die Fette und Laugen für die Verseifung auf kaltem Wege.** Unter Verseifung auf kaltem Wege versteht man das Verfahren, durch bloßes Zusammenrühren von geschmolzenem Kokosöl oder Palmkernöl mit der zur Sättigung erforderlichen Laugenmenge Seifen, und zwar vornehmlich billigere Feinseifen, aber auch Hausseifen, herzustellen. Es beruht dies auf der Eigenschaft der genannten Öle, mit hochgrädigen Laugen bei niedriger Temperatur Verbindungen zu bilden, die durch nachträgliche Selbsterhitzung in der Form eine weiße, feste, besonders gut schäumende Seife ergeben. Das Verseifungsvermögen der genannten Öle ist dabei so groß, daß bei diesem Verfahren auch andere, schwerer verseifbare Fette und Öle mit in Verband gezogen werden. Man verwendet daher zu den Seifen dieser Gattung vielfach einen gewissen Prozentsatz Talg, Palmöl, Schmalz, Erdnußöl, Olivenöl, Rizinusöl und in neuerer Zeit auch die hydrierten Öle als Zusatzfette.

Ob Talg und andere Fette und Öle mitverarbeitet werden oder nicht, die Herstellungsweise der kalt gerührten Seifen bleibt immer die gleiche, und nur geringe Abweichungen in bezug auf Verseifungstemperatur und die Menge der zur Verseifung nötigen Lauge treten in Er-



scheinung. Hinsichtlich dieser beiden Punkte hat man immer zu berücksichtigen, daß Kokosöl unter den hier in Betracht kommenden Fetten und Ölen zu seiner vollständigen Verseifung der größten Lauge- menge bedarf. Nach diesem kommen Talg, Schmalz, Olivenöl u. dgl. Fette, die im Laugeverbrauch ungefähr als gleich zu betrachten sind. Am wenigsten Lauge erfordert Rizinusöl. Alle kalt verseifbaren Fette sollen möglichst frisch, rein und vor allen Dingen nicht ranzig sein, da sonst eine ungleichmäßige Verseifung eintritt und sich unschöne Produkte ergeben, die wieder leicht ranzig werden. Betreffs des zweiten Punktes gilt als Regel, daß die Verseifung bei um so höherer Temperatur durchgeführt werden muß, je höher der Schmelzpunkt des zur Verseifung kommenden Fettes liegt. So würde z. B. Talg, wenn man ihn überhaupt allein verarbeiten könnte, auf 60—65° C gehalten werden müssen, während bei Mitverwendung von  $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$  Kokosöl eine Temperatur von 40—43° C bzw. 32—35° C genügt.

Die Lauge für kalt gerührte Seifen wird am besten aus hochgrädigem Ätznatron bereitet. Man nimmt auf 100 kg Ätznatron 200 kg Wasser und erhält so eine Lauge von etwa 40° Bé. Dieselbe wird in dicht geschlossenen Behältern bis zum Gebrauch aufbewahrt und gewöhnlich 36—38° Bé stark verarbeitet. Zur Verseifung von 1 kg Kokosöl rechnet man  $\frac{1}{2}$  kg Ätznatronlauge von 38° Bé.

Um eine vom Schnitt feste Seife zu erzielen, ist ein genaues Abwiegen von Fett und Lauge unbedingt erforderlich; bei zu geringem Laugenzusatz wird die Seife weich und schwammig, bei zu hohem hart und spröde oder scheidet gar Leim oder Lauge ab.

Zur Vermehrung der auf kaltem Wege hergestellten Hausseifen finden vorzugsweise Wasserglas, Talk, Pottasche- und Salzlösung Verwendung. Da sich gefüllte Seifen in größeren Formen leicht zu stark erhitzen und dann in der Mitte Öl abscheiden, formt man für gewöhnlich in kleinen, flachen Formen von 30—60 kg Inhalt, in denen man das Produkt unbedeckt stehen läßt. Will man Hausseifen auf sogenanntem halbwarmem Wege herstellen, so überläßt man die aus Fett und Lauge zusammengerührte Masse der Selbsterhitzung und formt die entstandene Leimkernseife, nachdem man ihr entweder vor oder erst nach dem Eintreten der Selbsterhitzung die Füllung zugesetzt hat.

Im allgemeinen finden zur Verarbeitung auf halbwarmem Wege die gleichen Tette und Laugen Verwendung, die bei der Verseifung auf kaltem Wege in Anwendung kommen.

### Vorschriften für Hausseifen auf kaltem und halbwarmem Wege.

Im Nachstehenden finden sich neben guten Vorschriften für Hausseifen auf kaltem Wege auch solche für Seifen auf halbwarmem Wege<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Obwohl in der Praxis Ansätze mit 1000 kg Fertigfabrikaten an kaltgerührter Seife nicht vorkommen, sind der Gleichmäßigkeit halber, und da eine Umrechnung leicht möglich, aber auch diese Ansätze für etwa 1000 kg angegeben.



Ein Ansatz für prima weiße Hauseisen ist:

250 kg Talg,	} etwa 35° C warm,
375 „ Kokos- oder Palmkernöl,	
312,5 „ Ätznatronlauge von 38° Bé,	
37,5 „ Pottaschelösung von 20° Bé,	
25 „ Salzlösung von 20° Bé.	

In das geschmolzene Fett wird die Lauge bei der obigen Temperatur eingerührt. Wenn die Masse anfängt aufzulegen, werden die Lösungen nacheinander unter Rühren zugesetzt, und das Ganze alsdann geformt.

Ansätze für billigere Hauseisen sind:

200 kg Kokosöl,	} etwa 37° C warm,
200 „ Palmkernöl,	
500 „ Ätznatronlauge von 23° Bé,	
100 „ Natronwasserglas von 36° Bé, 20—25° C warm,	
1—1,2 „ 96 %iger Spiritus.	
200 kg Kokosöl,	} etwa 40° C warm,
120 „ Palmkernöl,	
80 „ Erdnußöl,	
496 „ Ätznatronlauge von 23° Bé,	
100 „ Natronwasserglas von 36° Bé, 20—25° C warm,	
1—1,2 „ 96 %iger Spiritus.	

Das geschmolzene Fett wird bei der angegebenen Temperatur mit der Lauge zusammengerührt und nach eingetretenem Verband das erwärmte Wasserglas hinzugekrückt. Sobald sich die Masse unter gutem Durchkrücken vollständig zerrissen zeigt, gießt man sie in eine recht dicht schließende Form und sprengt den 96 %igen Spiritus darüber, wodurch die Seife sofort zusammengezogen wird. Will man die Seife färben oder marmorieren, so muß man ziemlich flott arbeiten, da die Seife schnell erstarrt. Zum Marmorieren benutzt man in Wasser angerührtes Ultramarin oder Frankfurter Schwarz.

Nach ähnlichem Verfahren wird eine billige Seife aus nachstehendem Ansatz hergestellt:

235 kg Ceylon-Kokosöl,
235 „ Ätznatronlauge von 32° Bé,
235 „ Salzlösung von 18° Bé,
295 „ Natronwasserglas von 38° Bé.

Das geschmolzene Kokosöl wird bei etwa 37° C mit  $\frac{2}{3}$  der Lauge angerührt, während die verbleibende Lauge mit dem Salzwasser gemischt nach und nach der Seifenmasse zugesetzt wird, wobei man allerdings darauf achten muß, daß letztere nicht aus dem Verbande kommt. Nunmehr wird das Wasserglas der Seife in dickem Strahle einverleibt, so daß sich diese vollständig trennt. Man krückt nun bis zu breiartiger Konsistenz und Klumpenfreiheit, sprengt alsdann 6 Liter 96 %igen Spiritus über die Seife, krückt durch und gießt schnell in die unbedeckt bleibende Form.

Folgende Ansätze werden mit Talk gearbeitet:

277 kg Ceylon-Kokosöl,	351 kg Ceylon-Kokosöl,
277 „ Schweinefett,	190 „ Erdnußöl,
306 „ Ätznatronlauge von 36° Bé,	297 „ Ätznatronlauge von 35° Bé,
140 „ Talk.	162 „ Talk.

In dem etwa 50° C heißen Fett wird der Talk verrührt und dann nach und nach die Lauge zugesetzt; wenn die Seife auflegt, wird sie in kleine Formen gegeben.

Eine weiße Seife auf halbwarmem Wege, mit 165—220 % Ausbeute, kann aus folgenden Ansätzen hergestellt werden:

506 kg Palmkernöl,	} 45° C warm,	450 kg Palmkernöl,
89 „ Talg,		50 „ Talg,
297 „ Ätznatronlauge von 38° Bé,		425 „ Ätznatronlauge von 30° Bé,
18 „ Wasser,		75 „ Pottaschelösung von 20° Bé.
90 „ Pottaschelösung von 20° Bé.		
333 kg Palmkernöl,		363 kg Palmkernöl,
222 „ Talg,		91 „ Talg,
305 „ Ätznatronlauge von 37° Bé,		363 „ Ätznatronlauge von 33° Bé,
140 „ einer wässerigen Lösung von 20° Bé aus gleichen Teilen Zucker, Salz und Pottasche.		182 „ Wasserglas von 38° Bé.
205 kg Palmkernöl,	} 65° C warm,	450 kg Palmkernöl,
102 „ Talg,		50 „ Talg,
102 „ Schweinefett,		250 „ Ätznatronlauge von 38° Bé,
62 „ Knochenfett,		15 „ Wasser,
262,5 „ Ätznatronlauge von 38° Bé,		180 „ Wasserglas von 38° Bé, gemischt mit
196 „ Wasserglas von 38° Bé,		25 „ Ätznatronlauge von 38° Bé und
70,5 „ Pottaschelösung von 15° Bé.		30 „ Pottaschelösung von 25° Bé.

In das 45—65° C heiße Fett wird die Ätznatronlauge, gegebenenfalls mit Wasser gemischt, eingekrückt und dann die Füllung hinzugegeben. Hierauf wird die Mischung unter leichtem Erwärmen zeitweilig durchgekrückt, längere Zeit bedeckt, und wenn die Selbsterhitzung eingetreten ist, gut durchgerührt. Die erhaltene Seife zeigt sich rippig und in den Proben genügend fest, besitzt Stich und wird in kleine Formen gegeben. Man kann auch den Fettansatz mit der Lauge gut verseifen und der gut verbundenen, blanken Seife die vorher erwärmte Füllung einkrücken.

**Harzseifen.** Für nachstehende, mit Harz hergestellte Seifen sind hauptsächlich zwei Fabrikationsmethoden in Gebrauch. Die Lauge wird entweder dem Harzfett oder umgekehrt das Harzfett der heißen Lauge zugerührt. Die nach der ersten Methode angefertigte Seife zeigt sich oft etwas klebrig, weil die Verseifung keine so innige ist, wie nach der zweiten Fabrikationsmethode. Im übrigen finden zur Herstellung dieser Seifen ebenfalls die oben genannten Fette Verwendung, zur Vermehrung hauptsächlich Talk, Wasserglas, Pottaschelösung usw.

Ein Ansatz zu einer Harzseife mit Talk ist folgender:

271 kg Talg,
277 „ Palmkernöl,
97 „ helles Harz,
322,5 „ Ätznatronlauge von 37° Bé,
32—45 „ Talk.

Talg und Öl werden geschmolzen, sodann das Harz darin zum Zergehen gebracht, der Talk eingerührt und alles durchgeseiht. Ist das Harzfett auf etwa 65° C abgekühlt, wird die Lauge auf bekannte Weise

zugekrückt. Alsdann wird die gut verbundene Seife in kleine Formen gegeben.

Ein Ansatz zu einer Seife mit 50 % Harz besteht aus:

296 kg Ceylon-Kokosöl,  
148 „ Palmkernöl,  
222 „ hellem Harz,  
333 „ Ätznatronlauge von 37° Bé,  
2,8 „ Hauseifengelb, gelöst in  
15 „ kochendem Wasser.

Man läßt das zerkleinerte Harz in dem geschmolzenen, heißen Öl zergehen. Ist das Harzfett auf etwa 60° C abgekühlt, so wird die Farblösung und dann unter gutem Rühren die Lauge zugegeben. Nach etwa 20 Minuten wird das Rührgefäß warm bedeckt, wobei die Masse unter leichtem Dampfen in guten Verband kommt. Die Seife wird nun in die Form gegeben, noch kurz durchgerührt und dann leicht bedeckt. Nach dem Schneiden läßt man die Einzelstücke kurze Zeit aufgestellt stehen, wodurch sie nicht nur fester, sondern auch an den Kanten transparenter werden.

Eine Harzseife mit 100 % Harz erhält man aus folgendem Ansatz:

233 kg Palmkernöl,  
100 „ Ceylon-Kokosöl,  
333 „ helles Harz,  
333 „ Ätznatronlauge von 37° Bé,  
130 g Hauseifengelb, in  
etwa 5 kg kochendem Wasser gelöst.

Das Harz wird in dem heißen Öl geschmolzen, dem auf etwa 75° C abgekühlten, durchgeseihten Harzfett die Farblösung zugesetzt und dann die Lauge eingerührt. Nach einigem Durchkrücken bildet sich ein ziemlich dicker Leim, der sofort in die Form gebracht wird und unbedeckt stehen bleibt.

Will man die Abschnitte von den auf vorstehende Weise hergestellten Seifen wieder verwenden, so werden dieselben in dem heißen Öle aufgelöst. Bei Verwendung sehr ausgetrockneter Abschnitte setzt man etwas Wasser hinzu.

Weiter lassen sich aus den folgenden Ansätzen schöne Harzseifen auf halbwarmem Wege herstellen:

365 kg Palmkernöl,	465 kg Palmkernöl,
91,5 „ Ceylon-Kokosöl,	93 „ helles Harz,
64 „ Harz,	372 „ Ätznatronlauge von 30° Bé,
265 „ Ätznatronlauge von 37° Bé,	70 „ Pottaschelösung von 30° Bé.
182,5 „ Natronwasserglas von 38° Bé, gemischt mit	
32 „ Ätznatronlauge von 37° Bé.	443 kg Palmkernöl,
	50 „ helles Harz,
441 kg Palmkernöl,	296 „ Ätznatronlauge von 33° Bé,
49 „ Talg,	196 „ Natronwasserglas von 38° Bé, gemischt mit
49 „ Harz,	15 „ Ätznatronlauge von 33° Bé.
269,5 „ Ätznatronlauge von 36° Bé,	
147 „ Natronwasserglas von 38° Bé, gemischt mit	448 kg Palmkernöl,
19,5 „ Ätznatronlauge von 36° Bé und	80 „ Harz,
25 „ Pottaschelösung von 30° Bé.	291 „ Ätznatronlauge von 37° Bé,
	157 „ Natronwasserglas von 38° Bé,
	24 „ Pottaschelösung von 30° Bé.

Öl und Harz werden bei leichtem Feuer zerlassen, und unter fortwährendem Rühren etwa vorhandene Abschnitte darin aufgelöst. Zu dem auf etwa 70° C abgekühlten Harzfett krückt man alsdann die vorher abgewogene Mischung aus Lauge, Wasserglas und Pottaschelösung. Nach kurzem Durchkrücken bedeckt man die Masse einige Zeit, wartet den Eintritt der Selbsterhitzung ab und füllt in die Formen, wenn die gezogenen Proben guten Druck und Stich zeigen. Etwa nötige Korrekturen lassen sich bei der Seife durch kleine Zusätze von erwärmter Lauge oder flüssigem Öl leicht vornehmen. — Will man leicht gelb färben, so löst man auf 100 kg Ansatz etwa 12—14 g Hausseifengelb in 1 kg kochendem Wasser und gibt die Lösung dem Harzfett vor Einrühren der Laugenmischung zu.

Eine transparente Harzseife wird aus folgendem Ansatz hergestellt:

327	kg	Ceylon-Kokosöl,
82	„	rohes Palmöl,
246	„	helles Harz,
328	„	Ätznatronlauge von 38° Bé,
16	„	Wasser,
1300	g	96 %iger Spiritus.

Kokosöl und Harz werden bei leichtem Feuer geschmolzen und das Palmöl hinzugegeben. Wenn das geschmolzene, durchgeseihte Harzfett etwa 80° C zeigt, läßt man die Lauge unter gutem Umrühren in feinem Strahl hinzufließen. Nach eingetretenem Verband wird der dicken Seifenmasse das zur Verflüssigung notwendige Wasser zugesetzt, der Spiritus eingekrückt und die Seife im gut bedeckten Kessel etwa eine Stunde zwecks Erzielung eines innigen Verbandes der Ruhe überlassen. Die etwas dicke, transparente Seife wird dann in die Form gegeben, nochmals mit der Krücke durchgezogen und unbedeckt dem Erkalten überlassen.

Zu einer hellen Harzseife nimmt man folgenden Ansatz:

400	kg	Ceylon-Kokosöl,
75	„	Talg,
25	„	Schweinefett,
125	„	helles Harz,
12,5	„	venet. Terpentinöl,
317,5	„	Ätznatronlauge von 36° Bé,
32	„	Pottaschelösung von 30° Bé,
13	„	Natronwasserglas von 38° Bé.

In dem auf 82° C erwärmten Fettansatz läßt man das zerkleinerte Harz bei schwachem Feuer zergehen, seiht das Harzfett durch und wägt ab. Inzwischen bringt man die Lauge in den Kessel, läßt durchsieden, setzt, nachdem das Feuer herausgezogen ist, Pottaschelösung und Wasserglas hinzu und krückt in die etwa 82° C heiße Laugenmischung allmählich das etwa 70° C heiße Harzfett ein. Ist das letzte Harzfett in die Lauge eingerührt, so entfernt man die Krücke, bedeckt den Rührkessel etwa zwei Stunden und bringt die Seifenmasse alsdann nach abermaligem Durchkrücken in flache Formen. Etwaige Abfälle läßt man in der siedenden Lauge zergehen.

Eine Harzseife mit 100 % Harz und Talk stellt man in folgender Weise her. Als Ansatz verwendet man:

312,5 kg Palmkernöl,  
312,5 „ Harz,  
62,5 „ Talk,  
312,5 „ Ätznatronlauge von 37° Bé.

Im großen und ganzen wird diese Seife in ähnlicher Weise wie die vorstehende gearbeitet. In der etwa 80° C heißen Lauge wird der Talk verrührt und dann das etwa 68° C heiße Harzfett zugekrückt. Nach etwa einstündiger Ruhe im gut bedeckten Rührkessel wird die jetzt gut verbundene Seifenmasse nochmals durchgemischt und in kleine Formen gegeben.

Als Ansatz für eine gelbe Harzseife ist der folgende zu empfehlen:

226 kg helles Knochenfett,  
87 „ Palmkernöl,  
12,5 „ rohes Palmöl,  
314 „ helles Harz,  
326 „ Ätznatronlauge von 36° Bé,  
15 „ Natronwasserglas von 38° Bé,  
13 „ Pottaschelösung von 15° Bé,  
6,5 „ Salzlösung von 15° Bé.

In dem Fettansatz wird das Harz geschmolzen und das heiße Harzfett dann durch ein Sieb in ein Gefäß filtriert. Nun werden in dem gereinigten Kessel Lauge, Wasserglas, Pottaschelösung und Salzwasser zum Sieden erhitzt und zweckmäßig auch einige Abschnitte darin geschmolzen. Hat sich die Laugenmischung wieder auf 70° C und das Harzfett auf etwa 65° C abgekühlt, so wird letzteres nach und nach der Laugenmischung zugekrückt. Hierauf wird der Rührkessel eine Stunde bedeckt, die Masse dann durchgekrückt und geformt.

Eine rotgelbe Harzseife ergibt der folgende Ansatz:

280 kg Ceylon-Kokosöl,  
75 „ rohes Palmöl,  
56 „ helles Harz,  
374 „ Ätznatronlauge von 30° Bé,  
140 „ Natronwasserglas von 38° Bé,  
75 „ Wasser.

In einem recht geräumigen Kessel werden Lauge, Wasserglas und Wasser zum Sieden erhitzt; in einem zweiten erwärmt man das Öl, läßt das zerkleinerte Harz darin schmelzen und seiht durch. Bei schwachem Feuer wird alsdann das Harzfett nach und nach in die kochend heiße Wasserglaslaugenmischung eingekrückt; hierbei ist jedoch die größte Vorsicht geboten, da durch plötzlich eintretenden Verband die Seife schnell steigt. Ist der Verseifungsprozeß beendet, so müssen die jetzt genommenen Glasproben fest sein und auch Druck zeigen. Sollte die Seife noch nicht genügende Festigkeit besitzen, so härtet man sie durch 35grädige Sodalösung oder Kristallsoda. Während der kalten Jahreszeit ist die Härtung jedoch vorsichtig auszuführen, da ein größerer Zusatz Sodalösung leicht ein Beschlagen der fertigen Seife veranlaßt.

Eine helle Harzseife (sogenannte Sparseife) wird des weiteren hergestellt aus:

414	kg	Palmkernöl,
54,5	„	Talg,
3	„	Palmöl,
82	„	Harz,
329	„	Ätznatronlauge von 34° Bé,
110	„	38grädiges Natronwasserglas,
7,5	„	Salzlösung von 24° Bé.

Auch die Herstellungsweise dieser Seife ist dieselbe wie die der rotgelben Harzseife. Auch hier werden in einem Kessel Lauge, Wasserglas und Salzlösung bis zum Sieden erhitzt, worauf man das in einem zweiten Kessel geschmolzene und durchgeseihte, etwa 85° C heiße Harzfett der Wasserglaslaugenmischung nach und nach unter starkem Steigen der Masse unterkrückt. Sobald ein guter Verband erreicht ist, wird das nun ziemlich dicke Endprodukt in die Form gebracht und kalt gekrückt.

Eine braune Harzseife erhält man aus:

326	kg	dunklem Harz,
234	„	Palmkernöl,
91	„	Wollfett,
310	„	Ätznatronlauge von 39° Bé und etwa
39	„	Wasser.

Diese Seife wird in ähnlicher Weise hergestellt, wie die beiden vorstehenden Produkte. Mitunter wird aber auch so verfahren, daß Harzfett und Lauge getrennt auf etwa 91° C erwärmt werden und diese letztere dann jenem zugekrückt wird. Schließlich gibt man auch hier gegebenenfalls noch 50—65 kg durch Lauge gesättigtes Wasserglas hinzu und füllt in Formen ab.

**Stettiner Palmöl-Hausseife.** Die Stettiner Palmöl-Hausseife wird zuweilen auch auf kaltem Wege hergestellt. Zu diesem Zwecke werden 467 kg gebleichtes Palmöl und 66 kg helles Harz im Kessel geschmolzen, auf etwa 44° C abgekühlt und unter Rühren mit 93 kg 38—40 grädiger Ätznatronlauge verleimt. Alsdann fügt man 187 kg 38grädiges Natronwasserglas, gemischt mit 187 kg 38—40grädiger Ätznatronlauge, unter tüchtigem Durchrühren hinzu und gibt die gut verbundene Seifenmasse in die Form. Würde man, anstatt nach dieser Vorschrift zu verfahren, sogleich den größten Teil der Lauge mit dem Öl in Verbindung bringen und sodann das Wasserglas mit wenigen Kilo Lauge hinzugeben, so würde die Masse dick werden und schwer in die Form zu bringen sein, eine Erscheinung, die durch Zugabe von gleichzeitig gemischter Lauge und Wasserglas verhindert wird. Die Seife zeigt nach einigem Lagern einen angenehmen Veilchengeruch.

**Elfenbeinseife.** Unter dem Namen „Elfenbeinseife“ wurde früher eine vorzügliche Kernseife aus Ia. gebleichtem Lagos-Palmöl auf den Markt gebracht; die heute im Handel vorkommenden, sogenannten Elfenbeinseifen sind jedoch meist auf kaltem Wege hergestellte Leimseifen. Ein Ansatz besteht z. B. aus:



625 kg Palmkernöl,  
312,5 „ Ätznatronlauge von 38° Bé und  
60—100 „ einer Lösung von Füllstoffen von 25° Bé.

Das Palmkernöl wird auf 32° C erwärmt und alsdann die Lauge und schließlich die Füllung eingerührt. Diese letztere besteht aus einer kochenden Lösung von 4 Teilen Chlorkalium, 4 Teilen Pottasche und 5 Teilen Zucker in 36 Teilen Wasser und wird mit kaltem Wasser auf 25° Bé gestellt. Zur Füllung wird jedoch nur die klare Lösung verwandt. An Stelle des in dem obigen Ansatz angegebenen Palmkernöls kann ein Teil Talg genommen werden, auch kann man die Seife noch höher vermehren.

In Fabriken, die viel Seifen dieser Art herstellen, arbeitet man gewöhnlich nach folgender Art. Ein größerer Posten Kernöl wird geschmolzen und dann wieder auf 30—32° C abgekühlt. Alsdann werden 100 kg davon abgewogen, mit der Lauge und Füllung verrührt und die Seifenmasse in eine 600—800 kg haltende Form gegeben. Währenddessen hat man schon wieder 100 kg Öl durchgeseiht und abgewogen, die nun sofort wieder mit Lauge und Füllung verrührt werden. Die Masse kommt auf die erste, bereits geformte Seife und dies wiederholt sich, bis die Form vollgefüllt ist. Wird dabei mit der nötigen Sorgfalt gearbeitet, d. h. hat das Öl genau die richtige Temperatur, wird gut durchgeseiht, sind Lauge und Füllung rein, vollkommen klar, und besitzen beide auch die richtige Grädigkeit, so bekommt man eine vorzügliche Seife, die außerordentlich gut schäumt und eine klare, reinweiße Farbe aufweist. Gewöhnlich werden diese Seifen noch leicht parfümiert.

**Sinclair- oder Kaltwasserseife.** Auch diese Seifen werden vielfach auf kaltem Wege hergestellt. Ansätze hierzu sind die folgenden:

382 kg Kokosöl,	400,5 kg Kokosöl,
51 „ Talg,	75 „ Talg,
12,5 „ rohes Palmöl,	25 „ Schweinefett,
191 „ helles Harz,	12,5 „ venet. Terpentinöl,
318,5 „ Ätznatronlauge von 36° Bé,	125 „ helles Harz,
25 „ Pottaschelösung von 20° Bé,	318 „ Ätznatronlauge von 36° Bé,
20 „ Natronwasserglas von 38° Bé.	31,5 „ Pottaschelösung von 30° Bé,
	12,5 „ Natronwasserglas v. 38° Bé.

230,5 kg Kokos- oder Palmkernöl,  
42 „ Talg,  
42 „ rohes Palmöl,  
314,5 „ helles Harz,  
318,5 „ Ätznatronlauge von 36° Bé,  
31,5 „ Pottaschelösung von 25° Bé,  
21 „ Natronwasserglas von 38° Bé.

In dem auf 80° C erwärmten Fettansatz wird das zerkleinerte Harz bei schwachem Feuer gelöst, das Harzfett durchgeseiht und abgewogen. Inzwischen bringt man die Lauge in den Kessel, läßt durchsieden und setzt alsdann die Pottaschelösung und das Wasserglas hinzu. In die 80° C heiße Laugenmischung krückt man nun allmählich das etwa 75° C heiße Harzfett ein. Obwohl sich die Masse zuletzt sehr dick



zeigt, ist ein starkes Krücken nicht nötig. Sobald sich das letzte Harzfett in der Lauge befindet, entfernt man daher die Krücke, deckt den Rührkessel etwa zwei Stunden ab und mischt die Seifenmasse nochmals durch, ehe man sie in flache, mit Eisenblech beschlagene Formen bringt. Um der fertigen Seife ein besseres Aussehen zu verschaffen, wird sie nach dem Schneiden noch einige Zeit aufgestellt. Die Abfälle werden am besten in der siedenden Lauge gelöst.

**Oberschalseife auf kaltem Wege.** In manchen Gegenden der Provinzen Sachsen und Brandenburg findet sich eine Oberschalseife im Handel, die mit der echten Oberschalseife allerdings nur den Namen gemein hat. Es ist dies eine auf kaltem Wege zusammengerührte Seife, deren Qualität je nach den dafür angelegten Preisen wechselt. Obwohl diese Seife also nach ihrer Gewinnungsweise als Leimkernseife oder als glattweiß u. dgl. bezeichnet werden sollte, hat sich die Bezeichnung als Oberschalseife soweit eingebürgert, daß niemand an derselben Anstoß nimmt.

Während nun bei der Oberschalseife die Farbe immer grau oder gelblich-grau ausfällt, wird eine Ware der letztgenannten Qualität recht weiß verlangt. Die Anfertigung selbst ist sehr einfach, zumal die Seife nur in kleinen Posten hergestellt wird. Brauchbare Ansätze sind die folgenden:

333 kg Talg oder schmalzartiges Fett,  
333,5 „ Palmkernöl,  
333,5 „ Ätznatronlauge von 37° Bé.

666,6 kg Palmkernöl,  
333,3 „ Ätznatronlauge von 38° Bé.

578 kg Palmkernöl,  
289 „ Ätznatronlauge von 38° Bé,  
115 „ Natronwasserglas, abgerichtet mit  
18 „ Ätznatronlauge von 38° Bé.

310 kg Talg oder schmalzartiges Fett,  
310 „ Palmkernöl,  
310 „ Ätznatronlauge von 38° Bé,  
61 „ Natronwasserglas, abgerichtet mit  
9 „ Ätznatronlauge von 38° Bé.

Man schmilzt zunächst die Fette bzw. Öle und seiht sie durch Leinen oder ein Gazesieb in einen dazu geeigneten Rührkessel. Bei Mitverwendung von Talg oder schmalzartigen Fetten erhält man das Fettgemisch auf einer Temperatur von 37—40° C; bei Palmkernöl allein erwärmt man dagegen nicht über 30° C. In dünnem Strahl wird alsdann die abgewogene Lauge hinzugegossen und dabei so lange gut durchgerührt, bis die Seife aufzulegen beginnt, wenn man den Rührstock ablaufen läßt. Nunmehr gibt man gegebenenfalls das Wasserglas hinzu und schöpft danach in flache Kasten bzw. Rahmen aus, deren Höhe der Dicke des später zu schneidenden Riegels entspricht. Es wird mit einem kleinen, runden Rührstabe geblumt und bisweilen auch noch mit einem billigen Riechstoff parfümiert.

## Seifen aus gehärteten Ölen und Fetten.

Bei der Beschreibung der verschiedenen Fabrikationsverfahren ist bereits schon darauf hingewiesen worden, daß die gehärteten Öle oder Kunstfette sehr gut dazu geeignet sind, andere harte Fette und Öle bei der Herstellung von Seifen ganz oder teilweise zu ersetzen. Bei der großen Bedeutung, die die hydrierten Fette schon heute besitzen, erscheint es nun angebracht, die Herstellung der verschiedenen Seifensorten aus Ansätzen, die einen größeren Prozentsatz solcher Kunstfette enthalten, besonders zu besprechen, zumal man annehmen darf, daß die gehärteten Trane in Zukunft ein Hauptrohmaterial für die Seifenfabrikation bilden werden.

Ihrem Charakter entsprechend verwendet man die gehärteten Fette zur Zeit in der Seifenfabrikation hauptsächlich zur Herstellung von harten Seifen, bei der Schmierseifenfabrikation aber vorläufig nur für weiße Schmier- oder Silberseifen.

Wie schon eingangs bemerkt<sup>1)</sup> befriedigten die ersten, aus hydrierten Fetten hergestellten Seifen nicht besonders. Sie zeigten einen etwas eigenartigen Geruch, fühlten sich sehr mager an, bekamen leicht Risse und waren anderen Seifen gegenüber, welche aus gewöhnlichen Fetten gewonnen wurden, zu schwer löslich, d. h. sie schäumten nicht genug; alles schwer ins Gewicht fallende Gründe, die eine ausgedehnte Verwendung dieser neuen Produkte in der Seifenfabrikation kaum als zulässig erscheinen ließen. Die Ursache für alle diese Mißerfolge war in erster Linie aber wohl darin zu suchen, daß von vornherein zu große Mengen dieser Kunstfette bei den Ansätzen mitverwendet und nicht mit der nötigen Aufmerksamkeit versotten wurden. Es gelang jedoch sehr bald, durch Zusammenstellung geeigneter Ansätze und sorgfältiges Arbeiten diese Fehler zu vermeiden, so daß das Mißtrauen gegen das neue Rohmaterial bald verschwand und die anfänglich erlebten Enttäuschungen bald vergessen waren. Heute sind die hydrierten Fette bereits ein recht geschätztes Rohmaterial für die Seifenfabrikation geworden, das trotz des von den Herstellern geforderten, hohen Preises bereits in großen Mengen verarbeitet wird. Ob es aber jemals gelingen kann, Seifen aus hydrierten Fetten allein herzustellen, die allen berechtigten Anforderungen voll entsprechen, steht vorläufig noch sehr in Frage, trotzdem in letzter Zeit verschiedene Verfahren bekannt geworden sind, nach denen es möglich ist, die Schaumfähigkeit von Seifen aus Hart- oder Kunstfetten bedeutend zu erhöhen.

Vor allem zu erwähnen ist hier ein Patent von Leimdörfer, Budapest, der sich ein Verfahren schützen ließ zur Herstellung von harten Kern-, Halbkern- und Leimseifen, dadurch gekennzeichnet, daß neben den gewöhnlichen Fetten und Fettsäuren oxydierte, polymerisierte, Halogen- oder Säureradikale enthaltende Fette, Fettsäuren oder deren Derivate, bzw. deren Gemenge unter Verwendung der der Bildung

<sup>1)</sup> Vgl. S. 123 ff.

normaler, fettsaurer Salze und dem technisch gegebenenfalls erforderlichen Alkaliüberschuß entsprechenden Alkalimenge möglichst vollständig verseift werden<sup>1)</sup>).

Durch einen entsprechenden Zusatz solcher Fette, Fettsäuren oder deren Derivate soll es nicht nur möglich sein, aus weichen Fetten und Ölen harte Seifen herzustellen, der Zusatz soll auch bewirken, daß Seifen aus Hartfetten, vegetabilischem Talg usw., die sonst wenig oder nur sehr schwer schäumen, ein fast ebenso gutes Schaumvermögen erhalten wie die Seifen aus Palmkern- oder Kokosöl bzw. deren Fettsäuren.

Weiter sei dann nochmals auf das schon mehrfach erwähnte Verfahren von Schrauth<sup>2)</sup> hingewiesen, nach welchem den fertigen Seifen 5—15 % Rizinusölfettsäure oder Rizinusölsulfosäure zugesetzt werden sollen, um die Schaumbildungsfähigkeit der Seifen ganz bedeutend zu erhöhen. Der Zusatz geschieht am besten direkt im Kessel nach Ablassen der Unterlauge, kann aber der Seife auch erst beim Formen und bei Feinseifen sogar erst auf der Piliemaschine beigemischt werden. Allen Befürchtungen gegenüber sei es nochmals betont, daß solche sauren Seifen auch bei jahrelanger Aufbewahrung nicht ranzig werden und ihr hohes Schaumvermögen dauernd beibehalten. Da außerdem die Rizinusölfettsäure den Grundseifenkörper außerordentlich geschmeidig macht, scheint die Verwendung von hydrierten Fetten zur Seifenfabrikation noch in viel ausgedehnterem Maße möglich als bisher, insonderheit da auch zu erwarten steht, daß die Preise für diese Kunstfette in Zukunft ziemlich beträchtlich hinter denen der tierischen und pflanzlichen Hartfette zurückbleiben werden.

Nachstehend folgen einige Zusammenstellungen von Fettansätzen für die verschiedenen Seifensorten. Sie sind in der Praxis erprobt und ergeben bei sachgemäßem Arbeiten gute, einwandfreie Seifen:

#### Weißer Kernseife.

I.	II.
40 Teile Candelite,	50 Teile Linolith,
30 „ Kernöl,	15 „ Palmkernöl,
30 „ Erdnußöl.	15 „ Kokosölabfallfett,
	20 „ Erdnußöl.

#### Hellgelbe Kernseife.

I.	II.
50 Teile Fettsäure aus Talgol extra,	60 Teile Linolith,
30 „ Palmkernölfettsäure,	40 „ Kokosölabfallfett,
20 „ Pflanzenfettsäure,	20 „ helles Harz.
20 „ helles Harz.	

#### Eschweger Seife.

I.	II.
25 Teile Talgol,	20 Teile Linolith,
20 „ Knochenfett,	10 „ Talgol,
30 „ Abfallkokosöl.	15 „ Abdeckereifett,
	30 „ Palmkernöl.

<sup>1)</sup> DRP. 250164. Vgl. S. 50.

<sup>2)</sup> Seifensiederztg. 1914, S. 991. — 1915, S. 24.

## Weiße Schmierseife.

I.  
50 Teile Krutolin,  
50 „ Kottonöl.

II.  
60 Teile Krutolin,  
40 „ Talg.

Die Siedeweise selbst erfährt keinerlei Abänderung, wenn ein Teil des Ansatzes, wie vorstehend, aus hydrierten Fetten besteht. Zu empfehlen ist jedoch, die hydrierten Fette vorzusieden oder bei Herstellung der weißen und gelben Kernseifen den ganzen Ansatz auf 2 Wassern zu sieden, wenn man zu schönen, nicht unangenehm riechenden Seifen gelangen will.

Bei der Verarbeitung der hydrierten Fette zu Schmierseifen fällt das Vorsieden weg; auch hier wird, wie sonst üblich, der ganze Ansatz gleichmäßig verseift. Da man aber bei der Verseifung mit Kalilauge viel schaumkräftigere Endprodukte erhält, als bei der Verwendung von Natronlauge, können hydrierte Fette bei der Herstellung weißer Schmierseifen in höherem Maße zur Anwendung kommen, als bei der Fabrikation von Kernseifen.

Werden hydrierte Fette auf halbwarmem Wege verarbeitet, so ist besonders darauf zu achten, daß man die richtige Laugenmenge anwendet. Die Verseifungszahl der hydrierten Fette ist durchschnittlich 192, also nicht höher als die von Talg, Baumwollsaatöl usw., was besonders berücksichtigt werden muß, wenn Fette und Laugen genau in den Kessel gewogen werden. Nachstehend seien nun einige Ansätze mitgeteilt, die für die Herstellung von Hausseifen auf halbwarmem Wege mit einem größeren Prozentsatz hydrierter Fette geeignet sind:

## Weiße Hausseife.

385 kg Palmkernöl, }  
256 „ Candelite, } 60—65° C warm,  
295 „ Ätznatronlauge von 39° Bé,  
64 „ Pottaschelösung von 20° Bé;  
oder

351 kg Palmkernöl, }  
234 „ Candelite, } 60—65° C warm,  
269 „ Ätznatronlauge von 39° Bé,  
146 „ Lösung von 24° Bé aus gleichen Teilen Zucker,  
Pottasche und Salz in Wasser.

## Gelbe Hausseifen.

267,5 kg Palmkernöl, }  
267,5 „ Candelite, } 65—70° C warm,  
107 „ helles Harz, }  
278 „ Ätznatronlauge von 39° Bé,  
53 „ Pottaschelösung von 25° Bé,  
27 „ Salzwasser von 20° Bé;  
oder

175 kg Palmkernöl, }  
262 „ Candelite, } 65—70° C warm,  
131 „ helles Harz, }  
240 „ Ätznatronlauge von 39° Bé,  
175 „ Natronwasserglas von 38° Bé, gemischt mit  
17 „ Ätznatronlauge von 39° Bé.

Die hydrierten Fette verseifen sich auch auf halbwarmem Wege namentlich dann außerordentlich gut, wenn ein Teil Palmkernöl oder Kokosöl im Ansatz enthalten ist, es dürfen jedoch auch hier nur starke, reine Ätzlaugen verwendet und die Salzlösungen nicht eher zugegeben werden, als bis die Verseifung vollständig beendet ist. Das bei reinen Palmkernölansätzen vielfach übliche Verfahren, Lauge und Wasserglas oder Salzlösung gleichzeitig in den Kessel zu geben, ist hier nicht zu empfehlen, weil eine vollständige Verseifung der Fette dann viel schwerer zu erreichen ist. Da die aus hydrierten Fetten hergestellten Seifen außerdem sehr fest werden und ziemlich schwer schäumen, soll man bei Produkten der besprochenen Art möglichst wenig oder gar kein Salzwasser verarbeiten und sich nach Möglichkeit auf die Anwendung der Pottaschelösung beschränken.

## Die Herstellung der weichen oder Kaliseifen.

### Schmierseifen.

Unter Schmierseife versteht man eine hauptsächlich aus Kalilauge und Öl hergestellte Seife von weicher, salbenartiger Konsistenz, die im Gegensatz zu den Hartseifen mehr Wasser gebunden enthält. Da neutrales, ölsaures Kali aber ein zähes, gummiartiges und undurchsichtiges Produkt ergibt, so ist es erforderlich, durch den Zusatz von kaustischem und kohlensaurem Alkali die Eigenschaften zu erzielen, welche den Charakter der bekannten, transparenten Schmierseife des Handels bedingen. Die in entsprechendem Verhältnis zugesetzten Stoffe heben die Zähigkeit der Seife auf und verwandeln sie in eine geschmeidige Masse, die gleichzeitig die Fähigkeit erlangt, inkorporiertes Wasser zu binden.

Die Schmierseifenfabrikation hat ihren Ursprung in den Küstenländern der Ostsee, wo man zuerst aus Tran und Holzaschenlauge eine weiche Seife herstellte, die dann später durch die Schifffahrt Verbreitung in den Küstenländern der Nordsee fand, wo ebenfalls Tran in großer Menge und billig zu Gebote stand.

Mit der weiteren Vervollkommnung der Fabrikation wurden dann auch andere Öle, namentlich das in früheren Zeiten billige Hanföl, für die Herstellung solcher Seifen benutzt; die Holzaschenlauge wurde durch Pottasche, und zwar insonderheit die kalzinierte, russische und amerikanische Steinasche ersetzt. Um die Seife gegen Wärme widerstandsfähiger zu machen, wurde dann später auch Talg mitversotten und so das Verfahren zur Herstellung der Naturkornseife gefunden. Als der Talg dann mehr und mehr von der Stearinfabrikation beansprucht wurde, kamen eine Reihe von Seifensiedern auf den Gedanken, durch Einkrüchen von Kalkkorn ihrem Fabrikat ein der Naturkornseife ähnliches Aussehen zu verleihen, die ihrer größeren Waschkraft halber viele Käufer gefunden hatte. Auf diese Weise kam die Kunstkornseife in den Handel.

Von den deutschen Küstenländern aus trat die Schmierseife dann allmählich ihre Wanderung nach dem Binnenlande an, wo sie sich wegen ihrer leichten und bequemen Verwendbarkeit ebenfalls schnell in Industrie und Haushalt einführte. Weitere, schnelle Verbreitung fand die Schmierseifenfabrikation aber erst, als die Pottasche, die bisher noch knapp und teuer gewesen war, nach dem Auffinden der Staßfurter Abraumsalze stark im Preise sank.

Heute findet das Hanföl zur Schmierseifenfabrikation nur noch geringe Verwendung, an seine Stelle sind das Leinöl, Dotteröl, Rüöl, Baumwollsaatöl, Erdnußöl, Bohnenöl, Maisöl und Sesamöl getreten, auch Olein, Talg, Palmöl, Schweinefett und Kammfett werden heute mehr oder weniger zu Schmierseifen verarbeitet. Namentlich das Leinöl wird wegen seiner guten Eigenschaften gern verwendet und ebenso wie das ihm ähnliche Dotteröl vornehmlich zu Winterseifen versotten, da es erst bei etwa  $-20^{\circ}\text{C}$  gefriert. Wenn Leinöl jedoch sehr hoch im Preise steht, so wird es trotz seiner guten Eigenschaften zeitweilig ganz ausgeschaltet und namentlich durch das Bohnenöl, das Maisöl und in neuerer Zeit wieder durch den Tran ersetzt. Besonders der letztere wird seit Einführung der Fettspaltung wieder mehr zur Seifenfabrikation verwendet, da er bei der Spaltung viel von seinem unangenehmen Geruch verliert. Da der letztere trotzdem aber in den Fertigprodukten immer wieder zum Vorschein kommt, ist es zweckmäßig, vor Verarbeitung des Tranes die Geruchsbildner nach einer der eingangs besprochenen Methoden völlig zu entfernen<sup>1)</sup>.

Die Herstellung der Schmierseifen hat sich durch die Fettspaltung und die Einführung der auf elektrolytischem Wege hergestellten hochgradigen Ätzkalilauge sehr vereinfacht. Die letztere wird mit einem bestimmten, der Jahreszeit entsprechenden und dem Fettansatz angepaßten Prozentsatz Pottasche, Soda oder Chlorkalium reduziert und mit Wasser auf die gewünschte Stärke eingestellt.

Zum Verseifen von 100 kg Fettsäure gebraucht man ungefähr 100 kg 30gradiger, reduzierter Kalilauge oder 100 kg 25gradiger Natronlauge; soll eine Schmierseife gefüllt werden, so bedarf man zur Abrichtung der Füllung ebenfalls noch eine entsprechende Menge Lauge.

Die Herstellungsweise der verschiedenen, im Handel vorkommenden Schmierseifen ist durchweg die gleiche und erfolgt nach denselben Regeln; dem Aussehen nach entstehen Unterschiede lediglich durch das bei der Verseifung verwandte Fettmaterial und den Charakter der zum Sieden benutzten Laugen. Die am meisten verbreitete Schmierseife ist eine glatte, transparente Seife, die man wieder mit oder ohne Mehlfüllung herstellen kann. Dann kommen die gekörnten Schmierseifen und schließlich die weißen Schmier- oder Silberseifen. All diese Sorten verlangen, um gleiches Aussehen und gleiche Konsistenz beizubehalten, in den verschiedenen Jahreszeiten eine andere Behandlung. Insonderheit ist für jede Jahreszeit ein besonderer Fettansatz zu wählen,

<sup>1)</sup> Vgl. S. 97 ff.



sowie dem richtigen Kaustizitätsverhältnis der Laugen, dem Feuchtigkeitsgehalt und der Abrichtung der Seifen die erforderliche Beachtung zu schenken.

### Glatte, transparente Schmierseifen.

Zu den glatten, transparenten, hellgelb, braun oder grün gefärbten Schmierseifen verwendet man in der kalten Jahreszeit meistens Lein- oder Dotteröl, Bohnenöl, Maisöl, Hanföl, Tran oder deren Fettsäuren, d. h. Öle, die wenig zum Erstarren neigen. In der warmen Jahreszeit verarbeitet man neben den genannten Ölen vielfach noch eine größere Menge Baumwollsaatöl, Sesamöl, Erdnußöl, Rüböl oder deren Fettsäuren, um auf diese Weise den Seifen eine bessere Konsistenz und Haltbarkeit zu verleihen. Will man die glatten Schmierseifen auch im Sommer nur aus den weniger stearinreichen Ölen herstellen, so versiedet man unter Zusatz einer gewissen Menge Sodalauge, um eine genügende Konsistenz zu erzielen. Im heißen Sommer verwendet man in der Regel  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$  Sodalauge und reduziert den Zusatz um so mehr, je näher die Außentemperatur dem Gefrierpunkte liegt. Bei eintretendem Frost wird meist nur noch Kalilauge verwendet. Eine Schmierseife, zu deren Herstellung bei niedriger Temperatur zu viel Sodalauge verwandt wurde, wird kurz und bröckelig, scheidet Lauge aus und erhält ein trübes, schlechtes Aussehen. Des weiteren wird die Ausbeute geringer, da eine normal abgedampfte, aus reiner Pottaschelauge gesottene Schmierseife etwa 235 kg, eine reine Sodaseife aber nur 190 kg Ausbeute ergibt.

Vielfach werden der glatten, transparenten Schmierseife auch 5 bis 15 kg Harz auf 100 kg Ölansatz zugesetzt, wodurch sich einerseits die Seife billiger stellt, andererseits ein leichteres Schäumen bedingt wird. Das Harz wird entweder gleich mit dem Öl in den Kessel gegeben und so mit diesem gemeinsam verseift, oder es wird der fertig aufsiedenden Seife nebst der erforderlichen Lauge (etwa 92 kg von 30° Bé auf 100 kg Harz) zugesetzt und unter Krücken in Verband gebracht. Durch Mitversieden des Harzes wird die Seife in der Regel etwas dunkler, auch ist die Ausbeute etwas geringer, da eine harzhaltige Seife stets etwas weicher ausfällt und infolgedessen einen entsprechenden Zusatz an Sodalauge benötigt. Dieser Zusatz muß um so größer sein, je höher die Außentemperatur liegt.

Schmierseifen, die mit Chlorbleichlauge (unterchlorigsaurem Natron) gebleicht werden sollen, dürfen kein Harz enthalten.

Es sei nun zunächst die Herstellung von etwa 1000 kg einer glatten Schmierseife aus Neutralöl, ohne Dampfeinrichtung, beschrieben. Die zur Verseifung notwendige Ätzkalilauge wird mit 15 Teilen Pottasche auf 100 Teile 50grädige Ätzkalilauge reduziert und, wenn mit direktem Feuer gearbeitet wird, auf 25° Bé eingestellt.

Um die Beschreibung der Fabrikation zu vereinfachen, seien zunächst einige Ansätze angeführt, die der Jahreszeit und dem jeweiligen Preis der Öle entsprechend verarbeitet werden können. Das Siedeverfahren selbst bleibt dann stets dasselbe.



Für das Frühjahr und für den Herbst sind zu verarbeiten:

426 kg Leinöl,	426 kg Bohnenöl oder Maisöl,
63 „ Wasser,	63 „ Wasser,
405 „ Pottaschelauge von 25° Bé,	425 „ Pottaschelauge von 25° Bé,
106 „ Sodalaug von 25° Bé.	86 „ Sodalaug von 25° Bé.
<hr/>	
193 kg Dotteröl,	154 kg Bohnenöl,
192 „ Erdnuß- oder Kottonöl,	115 „ Sesamöl,
58 „ Harz,	116 „ Rüböl,
57 „ Wasser,	58 „ Harz,
423 „ Pottaschelauge von 25° Bé,	57 „ Wasser,
77 „ Sodalaug von 25° Bé.	423 „ Pottaschelauge von 25° Bé,
	77 „ Sodalaug von 25° Bé.

Für den Sommer sind die folgenden Ansätze zu empfehlen:

426 kg Leinöl,	426 kg Bohnen- oder Maisöl,
63 „ Wasser,	63 „ Wasser,
362 „ Pottaschelauge von 25° Bé,	383 „ Pottaschelauge von 25° Bé,
149 „ Sodalaug von 25° Bé.	128 „ Sodalaug von 25° Bé.
<hr/>	
115 kg Dotteröl,	193 kg Bohnen-, Mais- oder Dotteröl,
77 „ Sesamöl,	192 „ Rüböl,
193 „ Erdnuß- oder Kottonöl,	58 „ Harz,
58 „ Harz,	57 „ Wasser,
57 „ Wasser,	385 „ Pottaschelauge von 25° Bé,
385 „ Pottaschelauge von 25° Bé,	115 „ Sodalaug von 25° Bé.
115 „ Sodalaug von 25° Bé.	

Für den Winter kommen als Ansätze in Betracht:

426 kg Leinöl,	426 kg Bohnen- oder Maisöl,
63 „ Wasser,	63 „ Wasser,
468 „ Pottaschelauge von 25° Bé,	511 „ Pottaschelauge von 25° Bé.
43 „ Sodalaug von 25° Bé.	
<hr/>	
395 kg Bohnen- oder Maisöl,	153 kg Bohnen- oder Maisöl,
40 „ Harz,	115 „ Sesamöl,
59 „ Wasser,	114 „ Dotteröl,
374 „ Pottaschelauge von 25° Bé,	57 „ Harz,
32 „ Sodalaug von 25° Bé.	57 „ Wasser,
	458 „ Pottaschelauge von 25° Bé,
	46 „ Sodalaug von 25° Bé.

Der ganze Ölanatz und gegebenenfalls auch das Harz wird in den Siedekessel gebracht, das Wasser und ungefähr der fünfte Teil der erforderlichen Siedelaug hinzugegeben, angeheizt und ab und zu durchgekrückt. Sobald die Masse genügend heiß ist, bildet sich eine Emulsion, und die Massen beginnen sich etwas zu heben und durcheinander zu schieben, während der Verband eintritt. Letzteres erkennt man daran, daß eine herausgenommene Probe keine Laug mehr abtropfen läßt, sondern als dicke, gleichmäßige Schmiere vom Spatel läuft. Sobald guter Verband eingetreten ist, muß weitere Laug hinzugegeben werden, damit die Masse infolge Laugenmangels nicht dick wird. Die neu hinzugegebene Laug muß jedoch immer erst gut mit der Masse verbunden sein, bevor man die nächstfolgende Menge dazubringt, da

die Seife sonst leicht wieder aus dem Verband kommen kann. Ist sämtliche Lauge im Kessel, so muß ein schönes, dick und wollig siedendes Produkt vorliegen. Wenn die Seife schaumfrei siedet, und eine aufgenommene Glasprobe, leicht gehäufelt, ohne Schaumperlen oder Luftbläschen auf dem Glase liegt, so ist sie auch genügend eingedampft und lediglich noch auf ihre Abrichtung hin zu prüfen.

War die zur Verseifung verwandte Laugenmenge ausreichend, die Abrichtung der genügend eingedampften Seife also richtig getroffen, so wird eine auf Glas gesetzte Probe völlig klar sein und, gegen einen dunklen Untergrund gehalten, „Blume“ haben, d. h. kleine Laugenadern aufweisen, die beim Überschuß von etwas Alkali als flockige Trübungen auf der Oberfläche der Probe, besonders aber in ihren Erhöhungen und Riefen, sichtbar werden. Außerdem soll ein kleiner „Laugenring“, d. h. ein haarfeiner, weißer Rand, rings um die Probe herum in die Erscheinung treten. Hat die Seife schon etwas zuviel Lauge, so überläuft die Probe, um bei bedeutendem Überschuß schnell trübe und auf dem Glase verschiebbar zu werden. Man muß alsdann nach und nach der siedenden Seife Öl zusetzen, bis eine aufgenommene Glasprobe die obigen Zeichen einer guten Abrichtung erkennen läßt. Sollte die Glasprobe anfangs klar, aber ohne „Blume“ sein, so fehlt noch etwas Lauge, die allmählich nachzugeben ist.

Die für die Prüfung der Abrichtung aufgenommenen Glasproben legt man gewöhnlich in den Keller, in dem die Seife später gelagert werden soll, da hier in der Regel eine ziemlich gleichmäßige Temperatur, meist zwischen 10 und 15° C, herrscht. Man legt hier Seifen, die für die wärmere Jahreszeit bestimmt sind, möglichst hoch, die für die kältere Jahreszeit bestimmten aber direkt auf den Boden. Die ersteren müssen mild, kurz, fest und klar auf kleine „Blume“ abgerichtet sein, während Winterseifen eine etwas kräftigere „Blume“ zeigen und an Hand der auf dem Steinboden des Kellers erkalteten Probe einen ziemlichen Laugenrand aufweisen sollen. Ist eine im Keller erkaltete Probe dagegen von außen herum klar, zeigt aber in der Mitte noch das trübe, sogenannte „Fettgrau“, so ist die Seife zu matt. Man gibt daher zu der siedenden Masse so lange Alkali in kleinen Portionen hinzu, bis die erkaltete Glasprobe völlig klar bleibt.

Im folgenden sollen nun einige Unregelmäßigkeiten Erwähnung finden, die sich beim Sieden von Schmierseifen leicht ergeben können.

Ein zu hohes oder zu niedriges „Kalkverhältnis“, wie es früher bei Verwendung der selbst eingestellten Aschenlauge vorkommen konnte, ist ja heute so gut wie ausgeschlossen, da die Ätzkalilauge in stets gleichmäßiger Qualität fertig geliefert wird. Würde sie viel kohlen-saure Salze enthalten, so würden diese bei der hohen Konzentration von 50° Bé unbedingt auskristallisieren. Es kann also nur bei falscher Zusammenstellung der Siedelauge vorkommen, daß eine Seife einen Mangel oder Überschuß an freien Salzen aufweist. Fehlen einer Seife solche Salze, d. h. ist sie zu kaustisch, oder wie der alte Ausdruck lautet, steht sie zu hoch im Kalk, so erkennt man dies daran, daß sie schwer-fällig, weiter unten im Kessel siedet und in breiten, zähen Streifen vom

Spatel abläuft; eine aufgenommene Glasprobe wird dann hoch auflegen und auch nach dem Erkalten noch trübe und gummiartig sein. In solchem Falle ist es nötig, durch langsamen Zusatz von starker Pottaschelösung ein normales Sieden der Seife herbeizuführen und auf diese Weise darauf hinzuwirken, daß die aufgenommenen Glasproben kurz, fest, klar und geschmeidig werden. Sind während des Siedeprozesses Laugen mit zu hohem Karbonatgehalt verwandt, so siedet die Seife leicht hoch und weist ein dünnflüssiges, wässeriges Aussehen auf. Die entnommene Glasprobe läuft dann breit auseinander. Dieser Fehler kann naturgemäß nur durch den Zusatz reiner Ätzlauge und eine gleichzeitige Vergrößerung des Ölansatzes korrigiert werden. Ratssam bleibt es aber stets, solche Verbesserungen erst dann vorzunehmen, wenn man sich von ihrer unbedingten Notwendigkeit überzeugt hat, zumal die Proben von noch sehr wasserhaltigen oder nicht genügend Lauge enthaltenden Seifen in dieser Beziehung leicht zu Täuschungen den Anlaß geben können.

Ein Dickwerden der Seifenmasse tritt leicht ein, wenn ungefähr ein Drittel der gesamten Siedelauge im Kessel ist und sich Verband gebildet hat. Läßt man alsdann mit dieser ungenügenden Laugenmenge weiter sieden, ohne rechtzeitig Lauge nachzugeben, so klumpt der Kesselinhalt zu einer äußerst zähen Masse zusammen, die sich nur sehr schwer, und zwar lediglich durch Zugabe von mehr Lauge, als zur Verseifung des im Kessel befindlichen Fettansatzes nötig ist, wieder in Lösung bringen läßt. Es erfordert viel Zeit und Arbeit, bis eine solche dickgewordene Seife wieder normal siedet, weshalb man der rechtzeitigen Laugenzugabe volle Aufmerksamkeit schenken soll.

Des weiteren ist der richtige Wassergehalt der Schmierseifen für deren Haltbarkeit von großer Bedeutung. Eine zu wasserhaltige Seife wird beim Lagern trübe und dünn; Schmierseifen sollen daher stets schaumfrei abgedampft werden und als Glasproben keine Schaumperlen mehr zeigen.

Auch die Abrichtung der Seife ist von größter Wichtigkeit für deren späteres Verhalten. Ein zu schwach abgerichtetes Produkt wird nach einiger Zeit in den Fässern trübe, weich und flüssig. Eine zu stark abgerichtete Seife wird später kurz, bröckelig und scheidet Lauge aus. Von wesentlicher Bedeutung ist des weiteren die Temperatur, bei der die Seife zum Verkauf gelangt. In kalter Jahreszeit führt man daher die Schlußabrichtung bei einer glatten Schmierseife möglichst mit starker, 30grädiger Pottaschelösung aus, so daß die Glasproben kräftige Blume und Laugenring zeigen. Während der warmen Jahreszeit richtet man dagegen nur milde ab, die Glasprobe soll nur leichte Blume zeigen und nach dem Erkalten vollständig klar sein.

**Glyzerinschmierseife.** Unter dem Namen „transparente Glyzerinschmierseife“ wird ein Erzeugnis in den Handel gebracht, das sich durch seine helle Farbe von der gewöhnlichen glatten Schmierseife unterscheidet, sonst aber keine besonderen Bestandteile enthält, die den Namen „Glyzerinschmierseife“ rechtfertigen könnten. Infolge seines guten Aussehens hat sich das Produkt aber schnell überall Ein-

gang verschafft und wird in den Haushaltungen mit Vorliebe verwandt. Die Verbraucher gehen dabei wohl von der nicht unberechtigten Ansicht aus, daß die helle Farbe und die hohe Transparenz der Seife eine gewisse Garantie für die gute Qualität bieten, da dunkle oder unreine Fette und Öle, sowie die Transparenz schädigende Füllungsmittel bei ihrer Herstellung nicht verwendet werden dürfen.

Um ein recht helles Produkt zu erhalten, ist es notwendig, entweder die zu verseifenden Öle als solche zu bleichen oder die fertige Seife einer späteren Bleichung zu unterwerfen. Kommt Leinöl oder Kottonöl zur Verwendung, so genügt eine einfache Vorbehandlung des Öles mit starker Lauge. Zu diesem Zweck wird entweder das Öl auf 50° C erwärmt und dann 3 % 30grädige Pottaschelauge eingekrückt, bis sich große Flocken bilden, oder man erhitzt die Lauge und krückt diese dann in das nicht angewärmte Öl. Nach einigen Stunden der Ruhe haben sich die Flocken als Bleichsatz zu Boden gesetzt, so daß das klare Öl oben abgeschöpft oder abgezogen werden kann. Da jedoch durch die Behandlung alle freien Fettsäuren aus dem Öl entfernt sind, läßt sich bei dem Verseifungsprozeß der Verband schwerer erreichen, als mit ungebleichten Ölen, weshalb man zunächst mit einer kleineren Menge Lauge vorsiedet. Man muß alsdann aber mit stärkerer Lauge zur Hand sein, da die alkaliarme Masse, wie oben erwähnt, außerordentlich leicht zusammenfährt und dick wird.

Im übrigen ist die Arbeitsweise genau dieselbe, wie bei der vorher beschriebenen, glatten Schmierseife. Legt man auf eine helle Farbe der Seife weniger Wert, so kann auch etwas hellfarbiges Harz mitverarbeitet werden, das, ähnlich wie das Öl, vorher mit starker Lauge gebleicht wird.

In neuerer Zeit ist man jedoch von dem vorherigen Bleichen des Öles immer mehr abgekommen, namentlich, weil man in vielen Fabriken für den Bleichsatz keine genügende Verwendung hatte, der, bei Ölen mit einem höheren Gehalte an freien Fettsäuren, sehr bedeutend ist. Dazu kommt noch, daß das nachträgliche Bleichen der fertig gesottenen Seifen einfacher ist und hellere Seifen ergibt. Am meisten hat sich die Bleichung mit unterchlorigsaurem Alkali eingeführt, die bei richtiger Durchführung ganz besonders helle Fabrikate ergibt. Dieselben zeigen jedoch häufig einen mehr oder weniger hervortretenden Chlorgeruch, weshalb diese Art der Bleichung nicht immer zu empfehlen ist.

Eine zweckentsprechende Chlorbleichlösung wird nach folgendem Verfahren hergestellt: In 130 kg heißem Wasser werden 33,5 kg kalz. Soda aufgelöst und unter tüchtigem Umrühren 50 kg Chlorkalk hinzugegeben. Die so erhaltene Lösung wird alsdann mit weiteren 150 kg kaltem Wasser verdünnt.

Die Bleichung wird in der Weise ausgeführt, daß der nicht zu stark abgerichteten, normal eingedampften Seife 10—15 % der klar filtrierten Bleichlösung eingekrückt werden. Die Seifen dürfen aber kein Harz enthalten und müssen bis auf 55° C abgekühlt sein, wofern die Lösung gut wirken soll.

Neben der Chlorbleichlösung haben sich im Laufe des letzten Jahrzehntes aber noch einige weitere Bleichmittel, insonderheit auch das Blankit eingeführt, dessen Eigenschaften und Anwendungsweise eingangs bereits ausführlich besprochen sind<sup>1)</sup>.

**Hanfölseife.** Verhältnismäßig selten wird auch noch die grüne Hanfölseife fabriziert, die heute jedoch vornehmlich pharmazeutischen Zwecken dient. Ihre Herstellungsweise ist die gleiche, wie die der vorbesprochenen glatten Schmierseifen.

### Naturkornseifen.

Wohl die beliebteste und schönste Schmierseife ist die Naturkornseife, die zuerst vor langen Jahren in den Provinzen Pommern, Ost- und Westpreußen hergestellt wurde und sich von dort aus wegen ihrer vorzüglichen Eigenschaften und äußerst vorteilhaften Verwendung im Haushalt und in der Textilindustrie schnell auch in anderen Gegenden Eingang verschaffte, so daß man jetzt nicht nur in vielen Fabriken Deutschlands, sondern auch in Österreich, Dänemark und Skandinavien Naturkornseife fabriziert. Die Naturkornseife ist aber nicht nur die schönste, sondern auch diejenige Schmierseife, die die größten Schwierigkeiten bei der Fabrikation verursacht, so daß längere Übung und aufmerksame Beobachtung beim Sieden dazu gehört, um die für ihre Herstellung notwendigen Kenntnisse zu erwerben.

Zur Fabrikation der Naturkornseife bedient man sich sowohl harter, stearinhaltiger, wie auch weicher Fette bzw. Öle; aus ersteren wird das „Korn“, aus letzteren die klare Grundseife erhalten.

Zur Erzielung eines einwandfreien Produktes sind vor allem gute Rohmaterialien erforderlich. Der Talg, der zu dieser Seife versotten wird, muß frisch, schmutz- und säurefrei sein. Kammfett, Schweinefett und Knochenfett, die namentlich im Sommer Mitverwendung finden können, damit die Seife konsistenter und höheren Temperaturen gegenüber widerstandsfähiger wird, sollten vor dem Gebrauch geläutert werden, wenn sie schon alt und unrein sind.

Helles Leinöl oder Dotteröl, im Sommer gegebenenfalls mit gut raffiniertem Baumwollsaatöl gemischt, ergeben bei gleichzeitiger Verwendung von etwas Talg die schönsten Naturkornseifen. Aber auch Bohnenöl und Maisöl können zu diesen Seifen versotten werden, während Olein, das sonst ebenfalls vorteilhaft zu Naturkornseifen verarbeitet wird, dunkel gefärbte Produkte ergibt.

Durch die allgemeine Einführung der 50grädigen Ätzkalilauge ist auch die Herstellung der Naturkornseifen sehr erleichtert worden, weil es dadurch möglich ist, eine stets gleichmäßige Siedelauge vorrätig zu halten. Die zur Reduzierung notwendige Pottasche muß möglichst sodafrei sein, da eine Siedelauge, die mehr als 2—3 % Natron enthält, ein kleines, fedriges, in der Sonnenwärme unbeständiges Korn bedingen und die Seife selbst blind und silberstrahlig machen würde.

---

<sup>1)</sup> s. S. 71.

Die Menge der zur Reduzierung nötigen Pottasche selbst richtet sich nach der Jahreszeit, dem Fettansatz und nach der Art und Menge der etwaigen Füllungszusätze. In der Regel verwendet man 15—30 % Pottasche auf 100 kg 50grädige Ätzkalilauge. Wird mit direktem Feuer gearbeitet, so stellt man die Lauge auf 25° Bé, wenn mit Dampf gesotten wird auf 30° Bé.

Der Fettansatz schwankt sehr und ist einerseits von der Jahreszeit abhängig, andererseits den Wünschen der Fabrikanten entsprechend variabel. Insonderheit richtet sich die Größe des „Korns“ bei normal gesottenen Seifen, deren Wassergehalt und Abrichtung richtig getroffen sind, ganz nach dem vorgesehenen Fettansatz. Je stearinreicher derselbe ist, desto mehr Korn erzielt man in der Seife. Es bleibt jedoch zu beachten, daß auch das Korn entsprechend dichter und kleiner ausfällt, wenn ihm ein größerer Entwicklungsraum nicht geboten wird.

Nachstehend folgen nun einige, für die verschiedenen Verhältnisse passende Fettansätze:

1. Zu hellgelben Seifen mit reisförmigem Korn.

Im Sommer:	Im Winter:
35 % Talg,	35 % Talg,
3 „ rohes Palmöl,	2 „ rohes Palmöl,
16 „ helles Kamm- oder Schweinefett,	15 „ Baumwollsaatöl,
16 „ Baumwollsaatöl,	48 „ helles Leinöl.
30 „ helles Leinöl.	

2. Zu dunkelgelben Seifen mit reisförmigem Korn.

Im Sommer:	Im Winter:
36 % Talg,	35 % Talg,
2 „ rohes Palmöl,	3 „ rohes Palmöl,
20 „ Kammfett,	62 „ Leinöl, Bohnenöl oder Maisöl.
42 „ Leinöl oder Bohnenöl.	

3. Zu hellen Seifen mit kleinem, roggenartigen Korn.

Im Sommer:	Im Winter:
48 % Talg,	40 % Talg,
2 „ rohes Palmöl,	1 „ rohes Palmöl,
15 „ Baumwollsaatöl,	10 „ Kamm- oder Schweinefett,
35 „ helles Leinöl.	49 „ helles Leinöl.

4. Zu dunklen Seifen mit kleinem, roggenartigen Korn.

Im Sommer:	Im Winter:
45 % Talg,	40 % Talg,
5 „ rohes Palmöl,	5 „ rohes Palmöl,
50 „ Lein-, Dotter-, Bohnen- oder Maisöl.	55 „ Lein-, Dotter-, Bohnen- oder Maisöl.

5. Zu Seifen mit schönem Mittelkorn.

Im Sommer:	Im Winter:
40 % Talg,	40 % Talg,
25 „ Baumwollsaatöl,	58 „ Leinöl,
33 „ Leinöl,	2 „ rohes Palmöl.
2 „ rohes Palmöl.	

6. Zu Seifen für Walkzwecke.

Im Sommer:	Im Winter:
34 % Talg,	30 % Talg,
6 „ rohes Palmöl,	5 „ rohes Palmöl,
40 „ Olein,	30 „ Olein,
20 „ Baumwollsaatöl.	35 „ Leinöl, Bohnen- oder Maisöl.



Bevor jedoch die Siedeweise der Naturkornseife beschrieben wird, sollen noch kurz die Bedingungen erwähnt werden, unter deren genauester Beachtung allein ein gutes, tadelloses Fabrikat erzielt werden kann. Wie schon erwähnt, ist bei der Herstellung in erster Linie dem Zusatz von kohlensaurem Kali zur Ätzlauge, dem Feuchtigkeitsgehalte, sowie der normalen Abrichtung die größte Aufmerksamkeit zu schenken.

Wie oben gesagt wurde, kann eine verkäufliche Schmierseife nicht mit reiner Ätzlauge hergestellt werden; es entsteht so stets nur eine zähe, gummiartige Masse, die allein durch den Zusatz einer genügenden Menge von kohlensaurem Kali die für eine Handelsseife notwendige Konsistenz und Geschmeidigkeit erhält. Dies gilt nun noch im erhöhten Maße für die Naturkornseife, zu deren Herstellung stets  $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$  des Ansatzes an Talg und festen Fetten Verwendung findet. Um hier die nötige Bewegungs- und Entwicklungsfähigkeit des stearinsäuren Kalis, d. h. also die Kristallisation oder Kornbildung zu ermöglichen, müssen naturgemäß in der Seife gelöste Kalisalze noch in größerer Menge vorhanden sein, als in der transparenten Ölseife, und darüber hinaus ist weiter zu folgern, daß die zur Verseifung dienenden Laugen um so mehr Pottasche (Kaliumkarbonat) enthalten müssen, je mehr hartes, stearinreiches Fett (Talg usw.) man im Ansatz verwendet.

Im Vorstehenden wurde über den Fehler gesprochen, der durch eine zu geringe Reduktion der Siedelauge entstehen kann. Je mehr Salze nun aber der Seifenmasse zugeführt werden, desto lockerer und weicher wird diese werden, so daß bei weiterem, gesteigerten Zusatz an freien Salzen schließlich der Verband zerrissen, die Salze ausgeschieden und die Seife ausgesalzen wird. Die kohlen-säuren Salze dürfen also stets nur in einem bestimmten Verhältnis in der Seifenmasse enthalten sein, wofern diese nicht an Konsistenz verlieren soll.

Das Sieden einer Naturkornseife verläuft fast ebenso wie das einer glatten Schmierseife. Wird mit Neutralfett gearbeitet, so kommt der ganze Öl- und Fettansatz in den Kessel, sowie  $\frac{1}{5}$ — $\frac{1}{4}$  der gesamten Siedelauge, die mit einigen Töpfen Wasser verdünnt wird. Ist der Verband zwischen Fett und Lauge durch Krücken bei langsamem Feuer hergestellt, so wird unter lebhaftem Sieden die übrige Siedelauge nach und nach hinzugegeben. Auf 100 kg Fettansatz gebraucht man ungefähr 120 kg 24grädige reduzierte Lauge. Ist die insgesamt benötigte Lauge fast vollständig im Kessel, so beginnt man mit der Probeentnahme und richtet schließlich die genügend eingedampfte Seife auf „schwache Blume“ ab.

Eine genügend eingedampfte Seife muß in größeren Platten sieden, soll hörbar „Rosen brechen“ und darf keinen Schaum mehr haben.

War die Siedelauge richtig getroffen, also genügend reduziert, so zeigt die Seife ein lockeres, gefälliges Sieden, läuft leicht in erhabenen Streifen vom Spatel und legt auf dem Glase etwas auf, so daß man auch beim Erkalten noch die gebildeten Ringe beobachten kann; beim Durchbrechen verhält sich die vollkommen erkaltete Probe kernseifenartig kurz. Etwa talergroße Glasproben der fertigen Seife sollen bei



richtigem Kaustizitätsverhältnis nach etwa 5 Minuten langem Liegen in der Mitte noch etwas flüssig sein.

Eine Seife, die mit zu kaustischer Lauge gesotten wurde, der also kohlen saure Salze fehlen, wird, auch gut eingedampft, nach einigem Stehen stets zähe und gummiartig, bleibt trübe und bildet ein schlechtes Korn; eine zu kohlen sauer gehaltene Seife kornt schnell, bildet aber ein kleineres, mehr rundes Korn; außerdem wird die transparente Grundseife, da ihr die nötige Bindung und Konsistenz fehlt, leicht weich und sirupähnlich.

Zeigt also die Naturkornseife kein normales Sieden, so muß man ihr, je nach Erfordernis, vorsichtig 28grädige Pottaschelösung oder 24grädige Ätzkalilauge zusetzen, bis sie die erforderlichen Eigenschaften erhält.

Wird über freiem Feuer gesotten, so muß auch dem Eindampfen die nötige Aufmerksamkeit gelten. Eine Naturkornseife, die zu stark eingedampft wurde und dementsprechend den notwendigen Feuchtigkeitsgehalt nicht mehr besitzt, kornt, weil sie zu fest ist, sehr schwer und langsam, mitunter auch gar nicht; dagegen erfolgt, wenn die Seife genügend Feuchtigkeit besitzt, die Abscheidung des stearinsäuren Kalis (Korns) entsprechend schnell und normal. Beim Eindampfen der Seife muß man daher vor allem auch der Fettzusammensetzung genügend Rechnung tragen; je mehr hartes Fett verwandt wurde, um so mehr Wasser zu binden ist die fertig gesottene Seife befähigt. Nach dem Eindampfen richtet man auf „Blume“ ab. Die genommenen Glasproben müssen sich erkaltet also klar, fest und nach längerem Liegen nicht mehr blank, sondern wie angehaucht zeigen. Die Abrichtung hat besonders vorsichtig zu geschehen, da zu stark abgerichtete Seifen infolge überreichlicher Kristallisation zu viel Korn bilden und auswachsen. Auch werden sie leicht glitschig und scheiden unter Umständen sogar Lauge ab. Zu schwach abgerichtete Seifen werden dagegen bei guter Kornbildung leicht weich und flüssig. Zu scharf ist die Seife dann, wenn eine aufgenommene Glasprobe sofort grau überläuft und sich nur schwer oder gar nicht klärt; im Gegensatz dazu ist sie zu schwach, wenn sich die erkaltete Glasprobe nicht ganz klar zeigt, sondern in ihrer Mitte ein trüber Punkt, das „Fettgrau“, sichtbar ist. Etwa nötige Korrekturen lassen sich leicht durch den vorsichtigen Zusatz von Fett oder 24grädiger Lauge durchführen.

Will man die Seife färben, so gibt man gegen Ende des Siedens die entsprechende Menge rohen Palmöls nebst oder erforderlichen Lauge in den Kessel, oder man setzt wohl auch in kochendem Wasser gelöstes Hausseifengelb (etwa 2 g auf 100 kg Seife) zu solchem Zwecke hinzu.

Die Ausbeute einer normal eingedampften Naturkornseife beträgt auf 100 kg Fettansatz 235—240 kg; durch Zukrüken einer 12grädigen Pottasche oder 10grädigen Chlorkaliumlösung kann dieselbe aber auf etwa 248 kg erhöht werden.

Die in Fässer geschöpfte bzw. abgelassene oder gepumpte Seife wird in Kellerräume gebracht, in denen eine Temperatur von 12 bis

18° C innegehalten werden muß, um eine gute Kornbildung zu ermöglichen. Unter 12° C würden die Kristalle in der Seife zu schnell entstehen, über 18° C würden sie in ihr gelöst bleiben. Das Korn bildet sich je nach dem Talggehalt des Fettansatzes in 3—8 Wochen, und zwar benötigen Seifen, welche ein richtiges Kaustizitätsverhältnis und die nötige Feuchtigkeit besitzen, bei entsprechendem Talgverhältnis 3—4 Wochen, um genügend auszukornen und ein schönes Mittelkorn zu bilden, während solche Seifen, bei denen weniger, aber großes Korn gewünscht wird, bei entsprechend geringerem Talgzusatz stärker eingedampft werden müssen und dann etwa 6—8 Wochen für die Kornbildung erfordern. Ist diese erfolgt, so wird die Seife auch bald klar und kann zum Verkauf gestellt werden. Für den Kornungsprozeß selbst ist ein öfteres Umkellern vorteilhaft.

Schließlich sei noch erwähnt, daß man beim Sieden der Naturkornseife auch Rücksicht auf die Temperaturen der verschiedenen Jahreszeiten nehmen muß, da beispielsweise eine im Sommer gesottene Seife im Oktober mitunter schon trübe und naß wird. Eine stets und für alle Fälle brauchbare Siedemethode gibt es für Naturkornseifen eben nicht; vielmehr muß beim Sieden, Ansatz und Kaustizitätsverhältnis stets auf die gegebenen Verhältnisse entsprechende Rücksicht genommen werden.

**Alabaster-Naturkornseife.** Unter dem Namen „Alabaster-Naturkornseife“ wird eine Seife in den Handel gebracht, die ein schneeweißes Korn in einer weißlichgelben, sehr transparenten Grundseife zeigt und eine Füllung in der Regel nicht enthält, da durch diese Aussehen und Kornbildung stark leiden würden.

Als Ansatz zu dieser Seife wird am besten 1 Teil prima inländischer oder australischer Hammeltalg und 2 Teile prima helles Baumwollsaatöl gewählt. Manche Sieder halten daneben einen kleinen Zusatz von hellem Erdnußöl für gut oder notwendig, um einer all zu starken Kornbildung entgegen zu arbeiten; denn die Seife soll zwar ein schönes, großes Korn, aber verhältnismäßig nur wenig davon enthalten. Zur Kaustizitätsverringerung der 50grädigen Ätzkalilauge sind etwa 20 % sodafreier, 98 %iger Pottasche auf 100 kg Ätzlauge erforderlich. Das Siedeverfahren ist genau das oben beschriebene, die Abrichtung darf jedoch nur leicht sein, da Seifen aus Talg und Kottonöl bei kräftiger Abrichtung leicht auswachsen und glitschig werden. Die aufgenommenen Glasproben sollen nur ganz leichte Blume zeigen und müssen dick aufliegend vollkommen klar und, wenn erkaltet, genügend fest sein.

Die fertige Seife wird sofort in die Versandfässer abgefüllt und zwar in einem Raume, in dem eine ständige Temperatur von 18—20° C herrscht. Diese Temperatur ist durchaus erforderlich, damit die Alabasterseife stets klar und transparent bleibt und der Kornungsprozeß sich langsam und normal vollzieht. In einem kälteren Raum lagernde Alabaster-Naturkornseifen wachsen aus und bekommen dadurch ein weniger schönes Aussehen.

### Kunstkornseifen.

Die große Beliebtheit, deren sich die Naturkornseife bei den Verbrauchern erfreut, hat Veranlassung dazu gegeben, ein ihr ähnliches Produkt auf billigere Weise herzustellen. Es ist dies die in einigen Gegenden Nord-Ostdeutschlands fabrizierte Kunstkornseife, die allerdings in den letzten Jahren vor dem Kriege seltener angetroffen wurde und in Deutschland wohl auch kaum wieder hergestellt werden dürfte. Denn zunächst werden Füllungen, die keinen Wascheffekt besitzen, und als solche gilt auch das Kreidekorn, gesetzlich verboten bleiben, sodann wäre es aber auch notwendig, diese Seifen, sowohl im Groß- wie im Kleinhandel, ausdrücklich als Kunstkornseifen zu bezeichnen, da eine eventuelle Täuschung des Käufers als Betrug strafbar sein würde.

Die Kunstkornseife ist eine gewöhnliche, glatte Schmierseife, der man ein künstliches Korn zusetzt, um sie der Naturkornseife ähnlich zu machen. Während also zur Naturkornseife ein für die Kornbildung erforderlicher Teil harter, stearinreicher Fette mit verarbeitet werden muß, wird die Kunstkornseife lediglich aus Ölen, weichen Fetten, gegebenenfalls unter Zusatz von 10—15 % Harz hergestellt, die in der vorstehend beschriebenen Weise, im Sommer unter Mitverwendung von 20—25 % Sodalauge versotten werden.

Das zur Seife verwandte, künstliche Korn stellt man gewöhnlich aus Kreide oder gut gebranntem Kalk her. Das in verschiedener Größe im Handel vorkommende Kreidekorn ist hart, in Wasser schwer löslich, sinkt bei Benutzung der Seife im Waschfaß zu Boden und wird deshalb in den Wäschereien ungern gesehen. Das Kalkkorn zeigt diese unangenehmen Eigenschaften nicht, muß aber, da es käuflich nicht zu haben ist, kurz vor dem Gebrauch frisch hergestellt werden. Zu diesem Zweck wird der gut gebrannte Kalk zerstoßen, durch ein feines Drahtsieb geschlagen und dann mittels eines Haarsiebes von allem Kalkstaub befreit. Die im Haarsieb zurückbleibenden kleinen, unregelmäßigen Stückchen, „das Korn“, schüttet man alsdann durch einen Trichter in eine große, trockene Vorratsflasche, die man gut verkorkt, damit das Kalkkorn nicht mit der Luft in Berührung kommt und durch deren Feuchtigkeit gelöscht wird. Von diesem Kalkkorn krückt man der etwas abgekühlten Seife später 100—400 g auf 1000 kg zu; in der flüssigen, warmen Seife tritt dann sehr bald Löschung ein, so daß sich unter entsprechender Formveränderung ein schönes, weiches, dem Naturkorn sehr ähnliches Gebilde ergibt.

Für die Herstellung der Seife selbst gilt, wie gesagt, genau dasselbe wie für die Fabrikation einer glatten Schmierseife. Alles was über die Siedeweise, Eindampfung und Abrichtung dieser letzteren gesagt wurde, trifft auch für die Kunstkornseife zu. Eine helle, transparente Seife würde man also aus hellem, gebleichten Leinöl, Dotteröl, Bohnen- oder Maisöl, gegebenenfalls unter Zusatz von Baumwollsaatöl herstellen. Wünscht man eine goldgelbe Seife, so färbt man mit etwas rohem Palmöl oder auch mit dem bekannten Hausseifengelb, von dem 6—8 g auf 100 kg Ölanatz genügen.

Zur Erzielung einer grünen Seife färbt man mit 500—1000 g Ultramarinblau auf 1000 kg Ölsatz, doch ist es vorteilhaft, der Grundseife alsdann vorher noch durch Hausseifengelb oder rohes Palmöl einen gelblichen Farbton zu geben.

Der früher zum Färben der grünen Seifen benutzte Indigo dürfte heute wohl kaum noch benutzt werden, dagegen finden Chlorophyll (Blattgrün) und einige künstliche Grünfarben der bekannten Farbfabriken häufiger Verwendung; auch durch Mitversieden von etwa 10 % Sulfurolivenöl kann man eine schöne, beständige, grüne Farbe erzielen. Neben der gelben und grünen kommt dann weiter eine braune Kunstkornseife im Handel vor, die man durch Versieden des Ölsatzes mit dunklem Harz und etwas Wollfett oder auch durch Färben mit Zuckerkouleur herstellt.

### **Glatte weiße oder gelbe Schmierseifen von perlmuttartigem Aussehen.**

Unter dem Namen Silber-, Schäl- oder glatte Elainseife kommt in verschiedenen Gegenden Deutschlands eine weiße oder gelbliche Schmierseife von silberglänzendem, perlmuttartigem Aussehen in den Handel, die sowohl im Haushalt, als auch in der Textilindustrie gern und viel gebraucht wird.

Die für ihre Herstellung verwandten Fettansätze sind sehr verschiedenartig und bestehen aus Fetten teils fester und halbfester, teils flüssiger Natur. Besonders bevorzugt werden Talg, Kammfett, Schweinefett, Knochenfett, Palmöl, Olein, gebleichtes Leinöl, Dotteröl, Erdnußöl und Baumwollsaatöl. Namentlich das letztere wird infolge seiner guten Eigenschaften viel verwandt. Palmöl findet im rohen Zustande zum Färben dort Verwendung, wo ein gelbliches Aussehen von den Verbrauchern gewünscht ist, wird aber auch nach vorangegangener Bleichung benutzt, um einen angenehmen Veilchengeruch zu bewirken. Auch die gehärteten Fette, Talgol, Candelite usw. eignen sich ganz vorzüglich als Zusatzfette für diese Seifen und vermögen Talg und talgartige Fette recht gut zu ersetzen.

Beim Sieden selbst muß eine entsprechende Menge Sodalaugé mit verwendet werden, die das charakteristische, silberstrahlige Aussehen hervorruft, da die durch den Verseifungsprozeß gebildeten Natronsalze der in dem verarbeiteten Fett enthaltenen Stearin- und Palmitinsäure in der klaren Ölseife die Bildung weißer, silberglänzender Strahlen bewirken, die nach völligem Erkalten und einigem, mindestens 8—10 Tage währendem Lagern in Erscheinung treten. Die Ätzkalilauge wird in der Regel aber etwas stärker als für andere Schmierseifen reduziert; gewöhnlich nimmt man 25 kg Pottasche auf 100 kg 50 grädige Ätzlauge.

Im übrigen ist der Fettansatz je nach der Jahreszeit und der jeweils herrschenden Temperatur entsprechend zusammenzustellen; einige diesbezügliche Vorschläge sind im folgenden enthalten.

## Zu weißer Seife im Sommer:

I.  
75 % helles Baumwollsaatöl,  
25 „ Talg oder Talgol.

II.  
65 % helles Baumwollsaatöl,  
30 „ Talg oder Talgol,  
5 „ Palmkernöl.

III.  
60 % helles Baumwollsaatöl,  
35 „ helles Schweinefett,  
5 „ gebleichtes Palmöl.

IV.  
60 % helles Baumwollsaatöl,  
20 „ Talg oder Talgol,  
20 „ Schweinefett.

V.  
50 % helles Baumwollsaatöl,  
50 „ Kamm- oder Schweinefett.

## Zu gelber Seife im Sommer:

I.  
60 % Baumwollsaatöl,  
35 „ Talg oder Talgol,  
5 „ rohes Palmöl.

II.  
60 % Baumwollsaatöl,  
35 „ Kammfett,  
5 „ rohes Palmöl.

## Zu weißer Seife im Winter:

I.  
80 % helles Baumwollsaatöl,  
20 „ helles Schweinefett.

II.  
75 % helles Baumwollsaatöl,  
20 „ Schweinefett,  
5 „ gebleichtes Palmöl.

III.  
60 % helles Baumwollsaatöl,  
20 „ Erdnußöl,  
20 „ helles Schweinefett.

IV.  
75 % helles Baumwollsaatöl,  
15 „ Talg oder Talgol,  
10 „ gebleichtes Palmöl.

V.  
90 % helles Baumwollsaatöl,  
10 „ Talg oder Talgol.

## Zu gelber Seife im Winter:

I.  
55 % Baumwollsaatöl,  
20 „ Erdnußöl,  
20 „ Talg oder Talgol,  
5 „ rohes Palmöl.

II.  
60 % Baumwollsaatöl,  
20 „ Erdnußöl,  
15 „ Palmkernöl,  
5 „ rohes Palmöl.

## Zur Walkseife:

60 % Baumwollsaatöl,  
20 „ Talg,  
20 „ gebleichtes Palmöl.

60 % Baumwollsaatöl,  
30 „ Kamm- oder Schweinefett,  
10 „ Talg.

Wie schon vorher gesagt wurde, bedarf man zur Herstellung einer schönen, zarten und weißen Seife Laugen, die einen relativ hohen Pottaschegehalt aufweisen, da die Verwendung zu kaustischer Lauge die Seifen fest und dunkel ausfallen läßt. Besitzt die Seife richtige Kaustizität, so zeigen sich talergroße Glasproben von der normal eingesottene und abgerichteten Seife leicht gehäufelt und nach 5 Minuten langem Liegen in der Mitte noch etwas flüssig.

Der Zusatz von Sodalaug zu dieser Seife schwankt je nach Fettansatz und Jahreszeit. Bei Verwendung von reichlich Talg darf nur wenig davon verarbeitet werden, während bei den vornehmlich aus Baumwollsaatöl und Schweine- oder Kammfett hergestellten Seifen bis zu  $\frac{1}{3}$  Sodalaug benutzt werden kann. Für die Verseifung eines Ansatzes aus 90 Teilen Talg und 10 Teilen Palmkernöl verwendet man z. B. keine Sodalaug, hält dann die Seife aber etwas kohlensaurer, um ein geschmeidiges, zartes Produkt zu erzielen.



Die Siedeweise selbst unterscheidet sich insofern von der sonst üblichen, als man den Verband mit nur wenig Lauge einleitet, weil Baumwollsaatöl und Talg mit größeren Mengen Lauge nur schwer binden. Während ferner Leinölseifen schon dick werden, wenn sich der dritte Teil der Gesamtlauge im Kessel befindet, tritt dieser kritische Punkt bei Verwendung von Baumwollsaatöl erst nach Zugabe von zwei Dritteln der ganzen Siedelauge ein. Die Einleitung des Verbandes muß also mit wenig schwacher Lauge geschehen und ihre langsame Zugabe so geregelt werden, daß eine wirklich gute Bindung erzielt wird. Der dann noch fehlende Rest wird rasch eingetragen.

Ganz besondere Aufmerksamkeit muß auch der Abrichtung dieser Seifen zugewandt werden. Die Glasprobe soll eine nur merkliche Blume zeigen, genügend klar, fest und kurz sein, erst nach einiger Zeit weiß werden und sich nicht vom Glase abschieben lassen, sondern fest daran haften. Eine zu stark abgerichtete Seife würde später kurz werden und Lauge ausscheiden, eine zu schwache auf dem Lager weich und lang werden.

Ist man gegen Ende des Siedeprozesses noch genötigt, Änderungen der Abrichtung vorzunehmen, so soll man zum Ausstechen etwa überschüssiger Lauge kein Baumwollsaatöl verwenden, das sich nur schwer der Seife einfügt; wie stets in solchen Fällen ist auch hier am ehesten Palmkernöl zu empfehlen.

**Weißer Silberseife.** Die Ansprüche, die an eine Silberseife gestellt werden, gehen vielfach so weit, daß es nur durch Verwendung des besten Rohmaterials möglich ist, ihnen gerecht zu werden. Für die Herstellung solcher Qualitätsprodukte am meisten geeignet sind dann helles, amerikanisches Baumwollsaatöl und guter, weißer Talg, die unter Zusatz von etwas Palmkernöl gemeinsam versotten werden. Leider gestatten es aber die Preisverhältnisse nicht immer, mit solchen Rohstoffen zu arbeiten, und es müssen dann einesteils wohl oder übel die Ansprüche etwas herabgesetzt werden, anderenteils kann man sich aber auch in der Weise helfen, daß man Öl und Talg vor der Verseifung läutert oder bleicht, oder daß man die fertige Seife mit einer Chlorbleichlösung behandelt. Da diese letztere jedoch Eisen angreift, darf man, um eine Rotfärbung der Seife zu vermeiden, hierbei lediglich im verbleiten Kessel oder Holzbottich arbeiten.

Auch Blankit kann zu gleichem Zwecke verwandt werden; um keine grünliche Verfärbung hervorzurufen, darf die angewandte Menge aber ein bestimmtes Maximum nicht überschreiten. Auf 1000 kg Seife genügen 100 g Blankit.

Im übrigen ist die Siedeweise auch dieser Seife die für die Herstellung der weißen Schmierseife vorbeschriebene, und zwar muß auch hier besonders das Abrichten sorgsam ausgeführt werden.

Das fertige Erzeugnis wird in reine, trockene Gefäße gegossen, in denen es sich nach längerem Lagern gut ausbildet und das weiße, silberglänzende Aussehen gewinnt.

**Weißer Schmierseife aus Talg und Palmkernöl.** Von einigen Seifenfabriken wird eine weiße Schmierseife nur aus Talg und Palmkernöl

hergestellt. Für den üblichen, aus 90 Teilen Talg und 10 Teilen Palmkernöl bestehenden Ansatz darf nur Pottaschelauge Verwendung finden. Die Seife muß ferner viel Karbonat enthalten. Auf 1000 kg 50grädiger Ätzkalilauge verwendet man etwa 32—33 kg 96/98 %ige Pottasche zur Verringerung der Kaustizität. Die Seife selbst wird in üblicher Weise bis zum Rosenbrechen eingedampft und dann auf Blume abgerichtet. Eine leichte Mehlfüllung ist vorteilhaft (5 Teile Mehl, 10 Teile 12grädige Pottaschelösung, etwa 5 Teile 28grädige Kalilauge zur Abrichtung). Die so hergestellte Seife zeigt zwar ein besonders weißes, aber kein perlmutterähnliches Aussehen.

**Terpentin-Salmiak-Schmierseife.** Die unter vorstehendem Namen in den Handel gebrachte Schmierseife unterscheidet sich von den vorher beschriebenen weißen Schmierseifen nur durch den Zusatz von Terpentinöl und Salmiakgeist. Der Ansatz kann recht verschieden zusammengestellt werden, doch sind auch hier das Baumwollsaatöl, Talg, Kamm- oder Schweinefett in der früher angegebenen Zusammensetzung die am besten geeigneten Rohstoffe.

Die Abrichtung muß sehr mild sein, weil die Seife sonst nach Zugabe von Terpentin und Salmiakgeist leicht glitschig wird. Die Glasproben sollen jedoch vollkommen klar sein und erst nach einiger Zeit weiß werden.

Der genügend abgekühlten, gegebenenfalls vermehrten Seife krückt man auf 100 kg Ansatz bis zu  $2\frac{1}{2}$  kg Terpentinöl und  $\frac{3}{4}$  kg Salmiakgeist zu und füllt in Fässer, die man gut bedeckt.

**Weißer Schmier- oder Bleichseife.** Unter dem Namen Bleichseife oder weiße Schmierseife wird in manchen Gegenden ein Produkt erzeugt, das nur dem Namen und der Konsistenz nach eine Schmierseife ist. Diese sogenannte Bleichseife wird meistens so hergestellt, daß man 110 kg Kokosöl mit etwa 220 kg 20—21grädiger Soda- und Pottaschelauge zu einem klaren, ziemlich schaumfreien Seifenleim versiedet, scharf abrichtet und dem Leim etwa 550—650 kg heiß gemachtes Natronwasserglas, das vorher mit 55—65 kg 20grädiger Lauge vermischt wurde, zukrückt. Die durch Mirbanöl parfümierte Masse wird schließlich kalt gerührt. Das hier verwandte Kokosöl läßt sich selbstverständlich teilweise auch durch Palmkernöl oder gebleichtes Palmöl ersetzen.

Auch in Süddeutschland stellt man hier und da eine sogenannte Talgschmierseife in der Weise her, daß man 170 kg Talg mit 425 kg 7grädiger Ätznatronlauge bei mäßigem Feuer so lange erhitzt, bis ein guter Verband eingetreten ist, alsdann weitere 425 kg 3grädiger Ätznatronlauge allmählich zusetzt und, ohne zu sieden, erwärmt, bis die Masse klar wird. Nach einiger Ruhe wird die Seife mit Mirbanöl parfümiert und in Fässer geschöpft.

**Das Sieden der Schmierseifen mit Dampf.** Seit der allgemeinen Einführung der 50grädigen Ätzkalilauge können sämtliche Schmierseifen mit direktem Dampf fertig gesotten werden, so daß man in den größeren Betrieben, die mit Dampfeinrichtung versehen sind, auch bei



der Herstellung der Schmierseifen fast ausnahmslos zu dieser Siedeweise übergegangen ist. Wer längere Zeit mit Dampf gearbeitet hat, würde gewiß nur schwer zu der alten Siedemethode mit freiem Feuer zurückkehren, da die Annehmlichkeiten und Vorteile der Dampfsiederei recht groß sind. Sie ermöglicht eine große Arbeits- und Zeitersparnis, insonderheit, da auch das Rohmaterial, Öl, Fettsäure und Lauge stets durch Dampfdruck oder Pumpe in den Siedekessel befördert werden kann, so daß, wofern die Einrichtung sachgemäß angeordnet ist, rein maschinell in kurzer Zeit große Mengen Materials eingefüllt werden können.

Werden Neutralfette und Öle verarbeitet, so unterscheidet sich das eigentliche Sieden wenig von dem schon beschriebenen Verfahren über freiem Feuer. Der ganze Ansatz, dazu ein Teil der Siedelauge und etwas Wasser, kommen in den Kessel, in den dann Dampf gegeben wird. Da durch diesen aber der Masse Wasser zugeführt wird, muß die Siedelauge naturgemäß entsprechend stärker eingestellt werden. Je nach der Art des Dampfes, je nachdem er trocken oder naß zur Anwendung kommt, stellt man sie auf 27—30° Bé. Infolge des Aufwallens bilden Öl und Lauge eine Emulsion und binden schon nach kurzer Zeit. Nun läßt man in nicht zu starkem Strahl die zur Verseifung weiter benötigte Lauge zulaufen und gibt dabei soviel Dampf, daß die Masse gleichmäßig ruhig weiter siedet. Bei richtig geregelter Zugang von Dampf und Lauge kann die für den ganzen Ansatz notwendige Menge Lauge ohne Unterbrechung zufließen, und der ganze Verseifungsprozeß spielt sich ohne Störung in außerordentlich kurzer Zeit ab.

Das Fertigsieden mit Dampf unterscheidet sich jedoch wesentlich von der Feuersiederei, da bei ersterem das Eindampfen und damit auch manche Zeichen und Anhaltspunkte für den Sieder vollständig entfallen, an denen er sonst erkennt, daß die Seife sachgemäß hergestellt ist. Bei einiger Übung und Kenntnis der Dampfverhältnisse wird der Sieder aber bald gefunden haben, wie stark er die Siedelauge einzustellen hat und wieviel Wasser gleich bei Beginn des Siedens zur Einleitung des Verbandes zugegeben werden muß, um die normale Ausbeute zu erzielen. Trotzdem jedoch ist es hier notwendig, die Ausbeute durch eine Fettsäurebestimmung festzustellen, um sicher zu gehen und sich vor Schaden zu bewahren. Weiß man, wieviel Ölsatz im Kessel ist, so ist es leicht, die Ausbeute analytisch zu ermitteln und gegebenenfalls in bestimmter oder gewünschter Weise durch den Zusatz einer Pottasche- oder Chlorkaliumlösung zu verbessern.

Die Zeichen für die genügende Abrichtung sind die oben beschriebenen, so daß hier von einer Wiederholung abgesehen werden kann. Der Ungeübte wird zunächst vielleicht einige Schwierigkeiten zu überwinden haben, bis er zu beurteilen gelernt hat, ob genügend Wasser zugegen ist oder nicht. Fehlt viel Wasser, so sieht die Seife auf dem Glas wie übertrieben aus, ohne in Wirklichkeit zu stark zu sein, und siedet auch im Kessel dünn und grau, als ob sie schon zuviel Lauge enthielte. Es ist dies ein Punkt, wo der Anfänger leicht einer Täuschung

anheimfallen kann. Würde man aber Öl nachgeben, so würde die Seife zwar sofort dicker sieden und auch die Glasprobe klarer sein, das Fehlen der Blume aber und die Dünnflüssigkeit könnten keinen Zweifel darüber lassen, daß Mangel an Wasser den Fehler bedingt. Nach dessen Zusatz nimmt daher die Seife auch noch die ihr fehlende Lauge auf, siedet dann normal und zeigt bei der Probenahme den gewünschten Charakter.

Soll Harz mit versotten werden, so wird dies von Anfang an mit in den Kessel gegeben. Diesen Zusatz erst bei Beendigung des Siedens zu machen, wie es häufig bei der Feuersiederei geschieht, ist hier nicht angebracht, da das Auflösen des Harzes zu viel Zeit erfordert.

**Schmierseifen aus Fettsäuren.** Selbstverständlicherweise können sämtliche Schmierseifen nicht nur aus Neutralöl, sondern auch aus Fettsäure hergestellt werden. Die Art, in der diese letztere gewonnen wurde, oder das Verfahren, nach dem die Neutralöle gespalten werden, hat auf das Sieden selbst keinen Einfluß. Die aus Fettsäure hergestellten Seifen fallen aber meist etwas dunkler aus als solche aus Neutralölen und werden deshalb dort, wo helle Seifen verlangt werden, nachträglich, am besten mit Chlorbleichlauge, gebleicht, eine Maßnahme, die besonders für helle Glyzerinschmierseifen und die weißen Schmierseifen durchaus zu empfehlen ist.

Das Sieden der Schmierseifen aus Fettsäuren unterscheidet sich nun aber insofern sehr wesentlich von der vorbeschriebenen Siedeweise, als hierbei nicht der Ölsatz, sondern die zur Verseifung des ganzen Ansatzes notwendige Menge Lauge zuerst in den Kessel kommt. Erst wenn diese zum Kochen gebracht ist, läßt man die Fettsäure derartig langsam zufließen, daß sie sich sofort verseifen kann, indem man gleichzeitig die gesamte Masse in gutem Sieden erhält, um Klumpenbildung zu vermeiden.

Eine Verseifung der Fettsäuren mit kohlensaurem Alkali ist bei der Schmierseifensiederei nicht üblich, weil eine Ersparnis dabei nicht erzielt würde. Die Preise der Ätzkalilauge und einer ihr gleichwertigen Pottaschelösung sind nämlich nahezu die gleichen, so daß man allgemein bei der Herstellung von Schmierseifen aus Fettsäuren mit den gleichen Laugen arbeitet, wie bei der Herstellung von Schmierseifen aus Neutralöl. Selbstverständlicherweise wird die Ätzlauge, wie vorbeschrieben, auch je nach Art der zu siedenden Seife mit 15—25 % Pottasche oder auch mit Soda und Chlorkalium reduziert.

Die Verseifung verläuft, wenn die Masse gleichmäßig siedet und der Zufluß der Fettsäure richtig geregelt ist, glatt und ohne besonderes Steigen. Es empfiehlt sich aber, Lauge und Fettsäure so zu berechnen, daß ein kleiner Überschuß an Fettsäure zur Anwendung kommt, um die Abrichtung mit Lauge ausführen zu können. Die Korrektur einer alkalischen Seife mit Fettsäure vorzunehmen, ist jedenfalls nicht ratsam, weil sich diese letztere in der schon dicken Seife nicht schnell genug verteilen und mit der überschüssigen Lauge verbinden kann, so daß Klumpen entstehen, die sich nur langsam und erst durch längeres Sieden wieder lösen lassen. Sonst bietet aber die Herstellung von Schmier-

seifen aus Fettsäuren durchaus keine Schwierigkeiten und ist im Vergleich mit der Fabrikation von Schmierseifen aus Neutralölen als einfach und leicht zu bezeichnen. Die Zusammensetzung der Ansätze kann den vorgenannten Anweisungen entsprechend erfolgen.

### Das Füllen der Schmierseifen.

Nachdem im Vorstehenden die Fabrikation der Schmierseifen besprochen ist, soll nun auch das künstliche Vermehren oder, wie der technische Ausdruck lautet, das „Füllen“ derselben kurz betrachtet werden.

Obgleich es feststeht, daß ein gutes, reines Fabrikat sich leichter Eingang verschafft und besser verkäuflich ist, als ein künstlich vermehrtes bzw. gefülltes, und daß sowohl Erzeuger wie Verbraucher ihre Rechnung dabei besser finden dürften, so sind doch bei der stetig wachsenden Konkurrenz und der bedeutenden Überproduktion der letzten Jahre vor dem Kriege gefüllte Schmierseifen immer mehr in Aufnahme gekommen, so daß sich viele Seifenfabrikanten, die sonst entschiedene Gegner derartiger Operationen waren, durch die Verhältnisse gezwungen sahen, auch in ihren Fabriken gefüllte Seifen herzustellen. Trotzdem nun aber durch das Füllen bedeutend mehr Arbeit erwächst und manche gute Grundseife dadurch verdorben wird, ist der dabei erzielte Nutzen in der Regel nur ein verhältnismäßig geringer und verbleibt in der Hauptsache dem Wiederverkäufer.

Um eine Schmierseife über ihre gewöhnliche Ausbeute hinaus künstlich vermehren zu können, ist es vor allen Dingen nötig, daß sie richtig gesotten und abgerichtet ist, also eine vollständige Verseifung der Fette durch die Alkalien stattgefunden hat. Weiter muß sie genügend stark eingedampft, also der überschüssige Wassergehalt aus ihr entfernt sein, damit sie die Füllung besser aufnehmen und tragen kann. Da ferner die meisten, zur Verwendung kommenden Füllungsmittel kürzend wirken, muß beim Sieden etwas mehr ätzende Lauge Verwendung finden. Nur ein kompaktes, gesundes Grunderzeugnis (mit nicht zu hohem Harzgehalt) ist befähigt, eine passende Füllung aufzunehmen.

Um sicher zu gehen, welche Füllungsmenge eine Seife ohne Schaden für Konsistenz und Aussehen aufzunehmen vermag, empfiehlt es sich, durch vorherige Proben an kleineren Mengen des fertigen Produktes den zulässigen Prozentsatz festzustellen. Das Füllen findet gewöhnlich statt, sobald die Seife auf 75—80° C abgekühlt ist. Als Vermehrungsmittel finden namentlich Pottasche, Chlorkaliumlösung, Wasserglas, sowie von verschiedenen Fabriken in den Handel gebrachte Füllungskompositionen, wie Saponitin, Sapolit, Gelatine, Kalifüllung und, wo das Aussehen der Seife es erlaubt, auch Kartoffelmehl Verwendung<sup>1)</sup>. In Zukunft dürften in Deutschland aber nur solche Materialien als Füllmittel in Betracht kommen, mit denen auch ein wirklicher Wascheffekt zu erzielen ist.

<sup>1)</sup> Vgl. Fußnote S. 308.

Wohl am meisten wird zum Füllen dieser Seifen das Chlorkalium benutzt. Es wird in Wasser aufgelöst und die Lösung auf 10—13° Bé eingestellt. Von dieser Lösung krückt man der fertigen, auf etwa 75° C abgekühlten Seife soviel wie möglich zu; wenn notwendig, muß dann nochmals mit Lauge abgerichtet werden. Der Zusatz kann, je nachdem die Seife mehr oder weniger eingedampft ist, 10—25 % betragen. Wie oben angegeben, erleichtert hierbei die vorherige Bestimmung des Fettsäuregehaltes das Arbeiten ungemein, da man so einen Anhaltspunkt gewinnt, wieviel Lösung der Seife noch zugegeben werden kann, ohne daß eine überschliffene Seife entsteht. Im Winter erweisen sich mit Chlorkaliumlösung gefüllte Seifen sehr widerstandsfähig, wenn sie eine nicht zu starke Abrichtung erfahren haben.

An Stelle der Chlorkaliumlösung kann mit gleichem Erfolge auch eine Pottaschelösung verwendet werden, die zwar wesentlich teurer als die erstere, aber auch bedeutend besser ist.

Kali- sowie Natronwasserglas finden ebenfalls vielfache Anwendung. Sie können sowohl mit Wasser verdünnt als auch konzentriert hinzugegeben werden. Es empfiehlt sich aber, dem Wasserglas vor seiner Verwendung etwas 30 %ige Lauge zuzukrücken (etwa 10 kg Lauge auf 100 kg Wasserglas), damit es von der Seife besser aufgenommen und eine nochmalige Abrichtung der Seife unnötig wird.

Durch Benutzung der von mehreren Fabriken unter den oben genannten Bezeichnungen in den Handel gebrachten Füllungsmittel ist kaum ein wirklicher Vorteil zu erzielen, da es sich hier zumeist um Mischungen oder Lösungen verschiedener Salze handelt, die im Verhältnis zu ihrem wirklichen Wert viel zu teuer sind.

Dasselbe gilt auch für die in manchen Seifenfabriken noch immer angewandten Füllungslaugen; denn es ist durchaus irrig, zu glauben, daß von einer solchen gallertartigen Seifenlösung mehr in eine Seife eingekrückt werden kann, als von einer klaren Lösung. Wenn die Schmierseife eine etwas größere Menge dieser Füllungslaugen aufnimmt, so beruht dies lediglich darauf, daß in der Lauge selbst ziemlich viel Seife enthalten ist, die doch als Füllung eigentlich gar nicht in Betracht kommt. Die Aufnahmefähigkeit für Lösungen ist eben eine begrenzte, will man über diese Grenze hinausgehen, so muß man Bindemittel anwenden, die ihrerseits wie eben diese Füllungslaugen zum Teil aus Seife bestehen, so daß das Fertigfabrikat durch diesen Zusatz also keinerlei Verbilligung erfährt.

Der Vollständigkeit halber seien nachstehend jedoch einige Vorschriften für solche Füllungslaugen mitgeteilt.

1. 50 kg Kokosöl werden mit 100 kg Sodalauge von 20° Bé verseift und der erhaltenen Seife eine Lösung von 200 kg Chlorkalium und 100 kg kalzinierter Soda in 2000 kg Wasser zugekrückt.

2. 100 kg Kernseife werden in 600 kg Wasser heiß aufgelöst und 100 kg Chlorkaliumlösung von 15° Bé, sowie 150 kg Natronwasserglas von 38° Bé zugekrückt.

Die weitaus größte Verwendung unter den genannten Vermehrungsmitteln fand aber vor dem Kriege das Kartoffelmehl. Es beruht dies

darauf, daß dasselbe in kaltem Wasser wie in Alkalilösung nur wenig aufquillt und nur durch Ätzlauge in eine glatte, steife Gallerte verwandelt wird. Das Kartoffelmehl hat ferner die Eigenschaft, viel Feuchtigkeit zu binden, und macht die so vermehrte Seife kompakter und haltbarer. Da es daneben freilich auch eine Trübung des Fertigfabrikates bedingt, findet es in der Regel nur für geringere Sorten, bei denen eine hohe Ausbeute erwünscht ist, Verwendung.

Für die Zwecke der Füllung wird das Mehl in einem passenden, neben dem Kessel stehenden Gefäß in 2—3 Teile 10—12grädiger Pottasche- oder Chlorkaliumlösung eingerührt, dann mit einigen Schöpfern Seife versetzt, bis alles zu einer einheitlichen, sahnenähnlichen Masse geworden ist, die dann zu der Seife in den Kessel geschöpft und darin gut verkrückt wird. Wenn das Mehl mit 10—12grädiger Lösung angerührt wird, so muß die Seife nach der Füllung nochmals abgerichtet werden. Alsdann muß eine Probe auf dem Glase wieder gut aufliegen, die nötige Schärfe zeigen und nach dem Erkalten genügend fest und kurz sein. Um die so entstehende Mühe zu ersparen, ist es aber auch vielfach üblich, die ungefähr erforderliche Menge der Abrichtelauge der fertigen Seife im Kessel schon vor Zugabe der Mehlfüllung zuzusetzen.

Die Menge des anzuwendenden Mehles hängt ganz davon ab, welches Aussehen die Seife erhalten soll. Zu ganz klaren Seifen darf es nicht benutzt werden, da jeder Zusatz trübt. Wird hingegen eine klare Seife nicht verlangt, so kann der Zusatz ein sehr hoher sein; es gibt Produkte mit 50 und sogar 75 % Mehlgehalt, auf 100 kg Ölanatz gerechnet, obwohl ein wesentlicher Nutzen durch hohe Füllungen kaum zu erzielen ist. Jedenfalls steht der erreichbare Vorteil in keinem Verhältnis zu dem ganz wesentlich verschlechterten Aussehen des Fertigproduktes.

Während es nach dem Obigen beim Füllen der glatten und gekörnten Schmierseifen fast allgemein üblich ist, das Mehl mit 10 bis 12grädiger Pottasche- oder Chlorkaliumlösung anzurühren und nach der Füllung mit starker Lauge abzurichten, verfährt man beim Füllen der glatten Elain-, Schäl- oder Silberseifen häufig so, daß man das Mehl in einer 17—20grädigen Lösung anrührt, die zuvor gut angewärmt wird. Eine nachträgliche Abrichtung wird alsdann entbehrlich.

### Die Fastage für Schmierseifen.

Von großer Bedeutung für die Schmierseifenfabrikation ist stets die vorteilhafte Beschaffung zweckentsprechender Fastagen zur Aufnahme und zum Transport der Seife.

Gut brauchbare Seifenfässer lassen sich nur aus weichem Kiefern- oder Buchenholz herstellen, das wenig Gerbsäure enthält, so daß sich die eingegossene Schmierseife an den Stäben nicht rot bzw. braun verfärben kann. Vorzugsweise sind alle aus Eichenholz angefertigten Tonnen und Fässer, die bekanntlich besonders viel Gerbsäure enthalten, von einer Verwendung auszuschließen. Auch leere Schmalzfässer, Öl- und Petroleumbarrels sind, selbst gut gereinigt, zum Ein-



füllen von Schmierseifen wenig geeignet und höchstens zum Einschlagen kalter Seife benutzbar.

Für kleinere Mengen (von 12,5—50 kg) finden gewöhnlich Fässer in Tonnen- oder Kübelform Verwendung. Die letztere ist praktischer, weil sich die Seifen besser einfüllen und herausnehmen lassen. Buchenfässer sind in der Regel etwas teurer, aber auch haltbarer als Kiefern-fässer, so daß sie am ehesten zur Anschaffung zu empfehlen sind. Auch Seifenkübel, Töpfe, Eimer und Wannen aus verzinnem Eisenblech mit verschließbarem Deckel dienen in verschiedener Größe vielfach dem gleichen Zweck.

Reichlich 100 kg Schmierseife können auch von Heringstonnen aufgenommen werden, die fest gebaut und deshalb für den Transport sehr geeignet und außerordentlich billig sind. Wenn man die Heringstonnen 2—3 mal gut mit kochend heißem Wasser ausbrüht und mit demselben jeweils einige Zeit stehen läßt, sind sie vollständig rein und getrocknet ohne jeden Nachteil zu verwenden.

Für größere Mengen Schmierseife kann man auch gut gereinigte, dichte Pottasche- und Sodafässer verwenden, um deren Bauch man des besseren Schutzes halber zwei starke Holzbänder legt; solche Fastage ist leicht und billig, hält aber in der Regel auch nicht mehr als einen Transport aus. In Fabriken, die einen Böttcher halten, werden vielfach die Stäbe zerschlagener Pottasche-, Soda- und Zuckerfässer zu Seifentonnen verschiedener Größe verarbeitet. Bei einiger Aufmerksamkeit ist hiergegen nichts einzuwenden, zu warnen ist aber vor der Verwendung ausgebrannter Fässer, z. B. leerer Zementtonnen, in denen die Seife schwarz und schmutzig wird.

Selbstverständlich müssen alle Füllgefäße bei ihrer Verwendung rein und trocken sein, da die heiße Seife jede in dem Faßholz vorhandene Feuchtigkeit anzieht und dadurch lang und dünn wird. Ist mit den Abnehmern die Zurücknahme der Leerfässer vereinbart, so ist es gut, darauf hinzuwirken, daß solche Gefäße nicht ausgewaschen, sondern lediglich gut ausgekratzt zurückgesandt werden.

Ferner empfiehlt es sich, die gefüllten Seifenfässer im Keller nicht direkt auf den Stein- bzw. Zementboden aufzustellen, sondern lange, durch Zwischenstücke verbundene, viereckige Hölzer als Unterlage derart zu benutzen, daß unter dem Boden der Fässer ein Hohlraum bestehen bleibt. In gleicher Weise ist dann schließlich zu vermeiden, daß die Fässer mit feuchten Kellerwänden in Berührung kommen.

Zum Lagern der Schmierseifen sollen möglichst kühle, trockene Räume benutzt werden. Im Winter würden die Schmierseifen in einem feuchten Lagerraum weich und lang werden, im Sommer in einem der Wärme mehr zugänglichen Raume, durch Eintrocknen an Gewicht verlieren. Wie im Winter die Aufnahme von Feuchtigkeit, so ist im Sommer der Verlust des für die Konsistenz der Seife notwendigen Wassergehaltes für deren Haltbarkeit und Verkäuflichkeit von größtem Nachteil. Eine stark nachgetrocknete, reine Schmierseife verliert die erforderliche Konsistenz und wird infolge des Feuchtigkeitsverlustes dünn und schmierig, mit Kartoffelmehl vermehrte Seifen werden schließ-

lich trocken, bröcklig und damit unverkäuflich. Am empfindlichsten gegen Feuchtigkeit und Wärme aber ist die Naturkornseife, deren Lagerung und Aufbewahrung daher ganz besondere Aufmerksamkeit und Sorgfalt erfordert.

## Seifen für die Textilindustrie.

Einen Industriezweig für sich bilden die Textilseifen, deren Verbrauch ein ganz bedeutender ist. Infolge der besonderen Anforderungen, die die Textilindustrie an die von ihr verarbeiteten Produkte stellt, ist gerade hier die Seife ein Vertrauensartikel, dessen Auswahl die größte Vorsicht und dessen Herstellung eine besondere Sorgfalt erfordert, eine Erfahrung, die schon mancher hat machen müssen, der in dieser Industrie alteingebürgerte, dem Äußern nach vielleicht unansehnliche Seifen durch etwas Besseres verdrängen wollte.

Die in der Textilindustrie angewandten Seifenfabrikate zerfallen in zwei Hauptgruppen: in Riegel- und in Faßseifen. Erstere sind fast ausschließlich Natron-, letztere fast ausschließlich reine Kaliseifen ohne jede Nachfüllung oder dergleichen.

Als Riegelseifen kommen meist nur bessere Qualitäten zum Verbrauch, und zwar hauptsächlich auf Leimniederschlag oder Unterlauge fertiggestellte Kernseifen, sowie hin und wieder auch Eschweger Seifen, während Leimseifen vom Verbräuche fast ausgeschlossen sind; allein von der Leinenindustrie wird zuweilen auch eine Wasserglasseife verwandt.

Im allgemeinen fordert man in der Textilindustrie eine völlig neutrale Seife, doch gibt es auch einzelne Zweige, in denen man alkalische Seifen mit einem ganz bestimmten Fettgehalt benötigt. Die für die verschiedenartigen Zwecke dieser Industrie benötigten Fabrikate weisen aber auch in ihren übrigen Eigenschaften oft weitgehende Unterschiede auf, denn hier verlangt man Riegelseifen, die nach ihrer Auflösung in gewöhnlich 8—9 Teilen Wasser eine gallertartige Seifenmasse ergeben, dort dagegen solche, die nach ihrer Auflösung ein halbfestes Schlichtepreparat bilden; an anderer Stelle wieder verlangt man Riegelseifen, die sich zu einem wasserdünnen Schlichtepreparat auflösen lassen. Man ersieht daraus, daß die Fabrikation von Textilseifen nicht nur eingehende Kenntnis der Seifensiederei, sondern auch besondere Erfahrungen auf dem Gebiet der Textilindustrie, insonderheit in bezug auf den Verwendungszweck der erforderlichen Seifenpräparate voraussetzt. Erst so kann man wissen, wie die Fettansätze zusammenzustellen sind, und dementsprechend richtig liefern. Verarbeitet z. B. eine Textilfabrik eine dunkle Walkseife aus Olein, Knochenfett und Walkfett, so kann diese trotz ihrer äußeren Unansehnlichkeit ein vorzügliches, neutrales Erzeugnis sein und nach ihrer Auflösung in 8 bis 9 Teilen Wasser das geforderte, dünne Schlichtepreparat ergeben. Wollte ein Seifenfabrikant, der von der Textilseifenherstellung nichts versteht, an ihrer Stelle eine helle, viel besser aussehende Talgkern-



seife oder dergleichen liefern, so würde er einen vollständigen Mißerfolg haben, da diese Seife nach ihrer Auflösung eine dicke, gallertartige Schlichte ergeben würde, die für den in Betracht kommenden Zweck völlig unbrauchbar ist.

Für die Zusammenstellung der Fettansätze ist nun im wesentlichen das Folgende zu beachten: Wird eine Seife zu gallertartiger Schlichte gefordert, so dürfen nur tierische, stearinhaltige Fette verarbeitet werden; je stearinhaltiger der Fettansatz, um so fester wird das Auflösungspräparat sein. Wird neben Kernöl, Kokosöl, Kottonöl usw. nur ein Teil stearinhaltiger Fette mit verseift, so erhält man Produkte, die nach ihrer Auflösung halbdicke Schlichte ergeben. Verarbeitet man dagegen nur Kernöl oder Kokosöl mit Zusätzen von Olein, Kottonöl, Erdnußöl, Olivenöl und anderen flüssigen Ölen, so erhält man eine Seife, die sich zu einer dünnen Schlichtemasse auflösen läßt. Die Schmierseifen geben als Kaliseifen nach ihrer Auflösung überhaupt nur wasser-dünne Schlichte, die auch beim Erkalten nicht dick wird.

Obgleich von Fabrikanten und Chemikern vielfach behauptet wird, daß das fettsaure Kali eine vorteilhaftere Wirkung auf Stoffe und Gewebe ausübe als das fettsaure Natron, und obwohl Schmierseifen außerdem für viele Zwecke bequemer anzuwenden sind, werden in den verschiedenen Zweigen der Textilindustrie aber auch harte Natronseifen in erheblicher Menge verarbeitet, und zwar kommen gerade bei Stoffen mit empfindlichen Farben in der Regel nur neutrale Kernseifen zur Anwendung, die nach ihrer Auflösung eine dünne Schlichte ergeben. Die von den Verbrauchern an derartige Seifen gestellten Anforderungen sind fast immer die gleichen: hoher Fettsäuregehalt, sowie möglichst neutrale Reaktion und Geruchlosigkeit, soweit letztere überhaupt möglich ist.

Um diese Bedingungen zu erfüllen, ist es notwendig, recht gehaltreiche Fette, und zwar vornehmlich Talg, Kokosöl, Kernöl, Olein und Olivenöl für die Fabrikation zu verwenden. Wenn völlig neutrale Produkte angefertigt werden müssen, sind diejenigen Fette zu bevorzugen, aus denen sich am leichtesten neutrale Seifen herstellen lassen, nämlich Olivenöl und Olein und als Zusatzfette Kottonöl, Erdnußöl, sowie Kernöl und Kokosöl. Olivenöl und Olein wird man aber stets als Hauptfette heranziehen, wenn eine Seife verlangt wird, die ein flüssiges Schlichtepreparat ergeben soll. Ist dies nicht der Fall, so können besonders für neutrale Olivenölseifen auch die stearinhaltigen Satzöle und die grünen Sulfurolivenoile Verwendung finden, da man ganz reine Olivenöle des Preises halber nur selten allein versiedet. An ihrer Stelle finden aber auch glatte, weiße, ziemlich neutrale Kernseifen aus Talg, Kernöl, Kottonöl u. dgl. Verwendung.

Die Fabrikation der wirklich neutralen Textilseifen ist nicht leicht und erfordert großes Verständnis und höchste Aufmerksamkeit bei ganz gewissenhaftem Arbeiten. Eine gewisse Schwierigkeit bietet insbesondere die Innehaltung eines vorbestimmten Fettsäuregehaltes, da es bei allen diesen Erzeugnissen mehr und mehr Sitte geworden ist, unter Garantie des Fettsäuregehaltes zu kaufen. Wer also unter dieser

Bedingung Seifen anzufertigen hat, muß, um die Zufriedenheit des Käufers zu erlangen, die Praxis vollkommen beherrschen. Es gibt kein Merkmal, das beim Sieden anzeigt, wie hoch der Fettgehalt einer fertigen Seife sein wird, so daß man im wesentlichen auf spätere Korrekturen angewiesen ist, wenn während des Siedeprozesses Fehler unterlaufen.

Für neutrale Kernseifen setzt der Verbraucher in der Regel mindestens einen Fettgehalt von 62 % voraus; viele verlangen aber auch mehr, so daß die fertigen Seifen in solchem Falle zum Trocknen aufgestellt werden müssen.

Um neutrale Produkte zu erzielen, ist es vor allen Dingen notwendig, daß die Fette genau verseift werden. Durch nachträgliche Operationen ist andernfalls wenig zu helfen. Neutrale Reaktion heißt eben, daß die Fette so vollständig verseift sind, daß in dem fertigen Produkt weder freies Alkali noch unverseiftes Fett vorhanden ist. In vielen Fällen ist es sogar sehr empfehlenswert, dem in normaler Weise fertiggestellten Seifenleim nach dem schon mehrfach erwähnten Vorschlage von Schrauth eine geringe Menge freier Rizinusölfettsäure oder Rizinusölsulfosäure hinzuzufügen, die der beim Waschprozeß eintretenden Hydrolyse entgegenwirkt. Man erhält hierdurch viel klarere und glänzendere Seifenlösungen, die abgesehen von ihrer guten Schaumfähigkeit, die gewaschene Ware geruchloser hinterlassen als dies bei Verwendung der sonst üblichen Fabrikate möglich ist.

Für die weitere Beurteilung insbesondere der zum Walken dienenden Kernseifen kommt alsdann noch die Frage in Betracht, ob die Seife einen zum Walken geeigneten Seifenleim zu bilden imstande ist. Da jeder Seifenleim bei höherer Temperatur eine dünnflüssige, wässrige, zur Verfilzung der Wollhaare ungeeignete Beschaffenheit annimmt, so wird derjenige Leim der bessere sein, der noch bei einer höheren Temperatur, wie sie bei der Wollwäscherei vorkommen kann, eine gewisse, die Verfilzung der Wollhaare fördernde Zähigkeit beibehält. Die Untersuchung der Seife daraufhin erfolgt nach L. Morawski und Demski<sup>1)</sup> mit Hilfe der Spinnprobe, indem man im kochenden Wasserbade 10 g feingeschabter Seife in 100 ccm Wasser löst, das Becherglas in kaltes Wasser einstellt, mit dem Thermometer rührt und beobachtet, bei welcher Temperatur die Lösung zähflüssig und fadenziehend wird, d. h. zu „spinnen“ beginnt.

Der Temperaturgrad, bei dem dieses Spinnen der Seife eintritt, ist bei den aus verschiedenen Fetten hergestellten Seifen ein verschiedener. Im allgemeinen scheint das Eintreten des Spinnens vorwiegend vom Schmelzpunkt der in der Seife enthaltenen Fettsäuren abhängig zu sein, jedoch nimmt die Spinntemperatur in viel schnellerem Grade ab als die Schmelztemperatur. So z. B. gibt eine Talgkernseife, deren Fettsäuren bei 43,5° C schmelzen, eine Spinntemperatur von 34° C; während sich bei einer Marseiller Seife, deren Fettsäuren bei 26° C schmelzen, das Spinnen erst bei 4° C einstellt. Der Wassergehalt übt auf das Spinnen der Seife keinen merklichen Einfluß aus.

---

<sup>1)</sup> Dingl. pol. J. 1885, 257, S. 530; Seifenfabrikant 1885, S. 508.

In den Tuchfabriken ist, falls nicht neutrale Seifen geboten erscheinen, ein oft beträchtlicher Zusatz von Soda gebräuchlich, und es fragt sich nun, ob dieser Sodazusatz, abgesehen davon, daß er den Seifenleim stark alkalisch macht, nicht seine Eigenschaft auch in anderer Weise beeinflußt. Dies ist in der Tat der Fall. Durch den Zusatz von Soda, Kochsalz u. dgl. wird die Spinn-temperatur bedeutend erhöht, wie aus folgender Zusammenstellung hervorgeht:

10 g Seife in 100 ccm Wasser	Schmelzpunkt der Fettsäuren ° C	Spinn-temperatur ° C	nach Zusatz von g	Spinn-temperatur ° C
Talgkernseife . . . . .	45	41	2,0 Soda	70
Talgkernseife . . . . .	4	41	1,5 Kochsalz	70
Seife (nicht näher bezeichnet)	—	25	1,5 „	60
Sulfurölseife . . . . .	—	8,5	1,0 „	54

Im Gegensatz hierzu werden aber in der Seidenfärberei, die bekanntlich die weitgehendsten Ansprüche an die Seifen stellt, freies und kohlen-saures Alkali als schädlich bezeichnet. Auch in der Schafwoll-industrie sind Seifen mit einem Gehalte an freiem und kohlen-saurem Alkali als geringwertig anzusehen, da jede tierische Faser durch alkalische Lösungen angegriffen wird. Ferner verlangt man von solchen Seifen, daß Harzseifen, Silikate und Borate, sowie Füllungsmittel nicht zugegen sind.

Auch die Furcht, daß durch Harzseifen Harzflecke entstehen, ist sehr weit verbreitet; dies hält Th. Morawski<sup>1)</sup> aber für unbegründet. In der chemischen Versuchsanstalt in Bielitz sind seinen Ausführungen zufolge in den Jahren 1884 bis 1898 mehr als 500 fehlerhafte Tuche zur Untersuchung gekommen, doch seien darunter durch Harz veranlaßte Flecke fast gar nicht beobachtet. Daß aber in der langen Reihe sehr viel harzhaltige Seifen beim Walken verwandt wurden, hält Morawski für zweifellos. Fehler in der Walke durch harzhaltige Seifen können aber am ehesten dadurch zustande kommen, daß sich bei Herstellung der Seife ein Teil des Harzes der Verseifung entzieht, das sich dann als solches auf dem Gewebe abscheidet und nunmehr das Ausfallen des Farbstoffes an den betreffenden Stellen verhindert; dies anzunehmen, ist aber bei der leichten Verseifbarkeit des Harzes kein Grund vorhanden, weshalb Morawski vermutet, daß die Abneigung gegen die Verwendung von Harzseifen andere Ursachen habe. Durch Versuche konnte denn auch festgestellt werden, daß ein Harzgehalt der Seifen den Spinnpunkt äußerst ungünstig beeinflußt und bei der Spinnprobe die Fäden viel kürzer abreißen läßt als bei nicht harzhaltiger Seife.

Wasserglas übt eine ähnliche Wirkung wie Soda und Kochsalz aus, indem es, wenn auch in viel geringerem Grade den Spinnpunkt erhöht. Selbstverständlich sollen aus diesem Verhalten aber keine Folgerungen

<sup>1)</sup> Seifenfabrikant 1898, S. 856.

für die Praxis gezogen werden, da wasserglashaltige Seifen unter allen Umständen zu verwerfen sind.

Im Folgenden sollen nunmehr einige Vorschriften für die Herstellung der hier in Betracht kommenden Fabrikate gegeben werden.

### Riegelseifen.

**Neutrale Olivenölseife.** Eine neutrale Olivenölseife stellt man am besten aus reinem Olivenöl her. Wenn dem jedoch der Preis entgegensteht, so kann ein Teil des Ansatzes auch durch helles Olein, Erdnußöl oder Talg ersetzt werden. Bei der Zusammenstellung des Ansatzes muß natürlich die Verwendungsweise der Seife berücksichtigt werden. Sollen ihre Lösungen auch bei niedriger Temperatur noch flüssig und klar bleiben, so darf sie natürlich keinen Talg im Ansatz enthalten, der dann am besten durch etwas Kernöl zu ersetzen ist.

Die Siedeweise ist, wie schon gesagt, die für eine abgesetzte Kernseife übliche. Geht man von Neutralfetten aus, so kommt der ganze Ansatz in den Kessel. Mit einem Teil, etwa einem Sechstel der zur Verseifung notwendigen, 20—25° Bé starken Siedelauge leitet man den Verband ein und gibt dann nach und nach die übrige Lauge hinzu, bis sich ein schöner, klarer Leim im Kessel befindet. Kommt der Ansatz allein, ohne den Leimkern vom vorhergehenden Sude, zur Verseifung, so ist es notwendig, während des Siedens ungefähr 1—2 % Salz hinzugeben, um ein leichteres, normales Sieden zu bewirken. Der Laugenzusatz wird fortgesetzt, bis die Seife guten Druck und leichten Stich zeigt; alsdann läßt man noch eine Zeitlang sieden und überzeugt sich, ob der leichte Stich bestehen bleibt. Wenn dies der Fall ist, so darf man annehmen, daß alles Öl und Fett gut verseift ist, um ganz sicher zu gehen, kann man aber die Seife auch noch einige Zeit, am besten über Nacht, im Leim stehen lassen und dann die Abrichtung nochmals nachprüfen. Würde alsdann der Stich verschwunden sein, so müßte noch Lauge nachgegeben werden. Dieser Laugenüberschuß soll aber nur die Gewähr bieten, daß alles Fett vollkommen mit Lauge gesättigt ist, weshalb man später wieder zu seiner Neutralisation vorsichtig noch soviel Öl, am besten Kernöl, hinzugibt, bis der Stich wieder verschwindet. Nun macht man die Probe mit Phenolphthaleinlösung, indem man einige Spänchen der erkalteten Seife in einem Reagenzgläschen mit reinem Alkohol zur Lösung bringt und prüft, ob Phenolphthalein in dieser Lösung eine nur ganz schwache Rosafärbung hervorruft. Diese leichte Färbung gibt die Gewißheit, daß noch ein, allerdings nur ganz geringer Überschuß an Alkali in der Seife vorhanden ist, der aber beim Aussalzen und Ausschleifen entfernt wird. Nun wird der Leim ausgesalzen, bis ein schöner, schaumfreier, runder Kern im Kessel siedet und die Unterlauge klar vom Spatel abläuft. Sind noch Abschnitte vorhanden, so können diese jetzt hinzugegeben werden.

Der Kern bleibt nun einige Stunden ruhig stehen. Alsdann wird er nach Entfernung der Unterlauge mit schwachem, etwa 3grädigem Salzwasser oder auch nur mit reinem, heißem Wasser verschliffen, bis

die Seife, mit dem Spatel geworfen, flattert und leicht nässenden Fingerdruck besitzt.

Je nach der Größe des Sudes bleibt die Seife nunmehr 1—3 Tage im Kessel zum Absetzen stehen und wird erst abgepumpt oder abgeschöpft, wenn völlige Klärung erreicht ist. Alsdann muß sie sich in destilliertem Wasser vollkommen klar lösen, und die Lösung darf auch bei niederen Temperaturen bis 40° C nicht trübe werden. Ist dies der Fall und reagiert die alkoholische Lösung auf Phenolphthaleinlösung völlig neutral, so darf das Fertigprodukt als einwandfrei gelten und wird allen Ansprüchen genügen.

**Weißer Wachskernseife.** In verschiedenen Zweigen der Textilindustrie wird eine gute, weiße Kernseife verlangt, die zwar auch die Bezeichnung „neutral“ führt, aber selten wirklich neutral ist. Wenn sie Zwecken dienen soll, für die eine wasserdünne Schlichte notwendig ist, und trotzdem feste Konsistenz besitzen muß, so läßt sich die Verwendung von Palmkernöl im Ansatz kaum vermeiden. Palmkernölseifen sind aber sehr schwer vollkommen neutral zu machen, weil gerade sie die Eigenschaft besitzen, Salze bzw. Alkali festzuhalten. Richtet man aber zu schwach ab, so werden diese Seifen nach einiger Zeit gelb und nehmen einen ranzigen Geruch an, dessentwegen sie unbedingt zu beanstanden wären. Besser ist es deshalb, auf leichten Stich abzurichten. Der geringe Alkaliüberschuß, der vielleicht auch nach dem Ausschleifen verbleibt, schadet wenig, da solche Seifen in der Färberei, wo mitunter auch der geringste Alkaliüberschuß von Nachteil ist, keine Verwendung finden.

Ein Ansatz für eine weiße Wachskernseife könnte bestehen aus:

10 Teilen Palmkernöl,  
5 „ Erdnußöl,  
5 „ Talg, talgartigen oder hydrierten Fetten;

oder aus

10 Teilen Talg, talgartigen oder hydrierten Fetten (Linolit),  
5 „ Palmkernöl,  
5 „ Erdnußöl.

Die Siedeweise unterscheidet sich in nichts von der einer anderen Kernseife. Die Fette werden mit 25—30grädiger Ätznatronlauge verseift, wobei vorteilhafterweise 1—3 % Salz mitverwendet wird, um ein flüssiges Produkt zu erhalten. Eine gute, vollkommene Verseifung ist hier, wie ja auch bei allen anderen Textilseifen, unbedingt erforderlich. Man läßt deshalb möglichst lange im Leim sieden und sorgt dafür, daß stets ein leichter Stich vorhanden ist. Dann wird ausgesalzen und der Kern mit schwachem Salzwasser verschliffen, nachdem die gut abgesetzte Unterlauge entfernt ist. Dem Ausschleifen ist auch hier besondere Sorgfalt zuzuwenden, da hiervon die Beschaffenheit der fertigen Seife in weitem Maße abhängig ist. Wird zu starkes oder zu viel Salzwasser verwandt, so ergibt sich eine zu kernige oder auch fleckige Seife, die dann meistens auch mehr oder weniger alkalisch ist. Im Gegensatz hierzu wird ein mit zuviel Wasser ausgeschliffenes Produkt weich und liefert eine nur geringe Ausbeute und viel Leimniederschlag.



**Grüne Olivenseife aus Sulfuröl.** In viel größeren Mengen als die aus Baumöl und gegebenenfalls Erdnußöl hergestellten, hellen Olivenölseifen finden in der Textilindustrie die grünen Seifen aus Sulfuro Olivenöl Verwendung. Die grünen Sulfuro Olivenöle, die durch Extraktion mit Schwefelkohlenstoff aus den Preßrückständen gewonnen werden, fallen sehr verschieden aus<sup>1)</sup>. Es gibt helle, grasgrüne, aber auch tiefdunkle, viel Wasser und Schmutz enthaltende Öle im Handel. Im allgemeinen aber reinigen sich diese Öle bzw. die daraus hergestellten Seifen ziemlich leicht beim Ausschleifen, indem sich alle pflanzlichen und sonstigen Verunreinigungen leicht zu Boden setzen. Häufig bleibt allerdings noch ein Rest des Extraktionsmittels in dem verschliffenen Kern zurück, der den fertigen Seifen einen unangenehmen Geruch verleiht. In solchem Falle ist es daher notwendig, die Seife unter wiederholter Wasserzugabe fertig zu sieden und stark zu dämpfen. Ist Sulfuröl sehr teuer, so kann man es zum Teil durch Olein, Erdnußöl oder auch teilweise durch schmalzartige Fette ersetzen.

Was die Fabrikation dieser Seifen selbst betrifft, so macht man sie nicht wie die abgesetzten Kernseifen auf Leimniederschlag, sondern auf verleimter Unterlage fertig, da man hierbei eine festere Seife erzielt.

Sulfuro Olivenöl enthält stets sehr große Mengen freier Fettsäure, und zwar meistens 40, vielfach aber 70 % und darüber. Die Arbeitsweise beim Sieden aus reinem Sulfuröl muß daher eine andere sein, als wenn man mit Neutralfetten arbeitet. Man gibt daher die ganze Siedelauge zuerst in den Kessel und läßt das Sulfuröl in die siedende Flüssigkeit einlaufen. Infolge des hohen Gehaltes an freier Fettsäure wird die Lauge sofort gebunden und auch das vorhandene Neutralöl mit in den Verband gezogen. Hat man einen ganz frischen Ansatz, also keinen Leimkern vom vorhergehenden Sud im Kessel, so setzt man der Lauge gleich von Anfang an 2—3 % Salz hinzu, um Klumpenbildung zu vermeiden. Wenn alles Öl im Kessel und eine gut verbundene Seife vorhanden ist, richtet man auf leichten Stich ab und läßt eine Zeitlang sieden. Wird die Seife völlig neutral verlangt, so muß ebenso gearbeitet werden, wie bei der schon beschriebenen, neutralen Olivenölseife. Wie gesagt, empfiehlt es sich aber, Sulfurölseifen auf mehreren Wässern zu sieden, um eine reine, ansehnliche Seife zu erhalten. Man salzt also den Seifenleim aus, läßt die Unterlage absetzen und zieht nach deren Entfernung den Kern nochmals mit Wasser zusammen, um dann abermals auszusalzen. Nachdem auch diese zweite Unterlage entfernt ist, wird mit heißem Wasser oder schwachem Salzwasser soweit zurückgeschliffen, bis eine leicht verleimte Unterlage vom Spatel fließt. Beim Ablassen der Unterlage bestreicht man vorteilhafterweise mit der Rührstange den Boden des Kessels, damit der hier abgelagerte Schmutz mit der Lauge ablaufen kann.

Nachdem nunmehr auch etwa vorhandene Abschnitte zugegeben und zergangen sind, deckt man den Kessel und überläßt die Seife einer

---

<sup>1)</sup> Vgl. S. 117 ff.

möglichst langen Ruhe. Geformt wird in niedrigen Formkästen oder kleineren, schmalen Eisenformen. In größeren bildet die Seife dunklen Fluß, wodurch sie ein unschönes Aussehen bekommt.

**Oleinkernseife für Textilizwecke.** Eine sehr beliebte Textilseife ist die Oleinkernseife. Sie wird entweder nur aus Olein oder auch in Verbindung mit diesem aus Knochenfett oder Kammfett hergestellt. Da heute nämlich, wie schon mehrfach betont, meistens Destillat-Olein verarbeitet wird und dieses weniger stearinhaltig ist, als das früher vornehmlich verwandte Saponifikat-Olein, so empfiehlt es sich stets, einen kleineren oder größeren Posten von den genannten Fetten mitzubেনutzen.

Da Olein eine fast reine Fettsäure ist, kann es mit kohlensaurem Alkali verseift werden. Angenommen, es soll ein Ansatz von

515 kg Olein und  
130 „ Kammfett

verarbeitet werden und das Olein soll 95 % freie Fettsäure enthalten, während die übrigen 5 % aus Neutralfett und Unverseifbarem bestehen. Zur Verseifung von 95 kg Fettsäure werden 21 kg 98 %iger kalz. Soda gebraucht, zur Verseifung der in 515 kg Olein enthaltenen 489 kg Fettsäure also 102,5 kg. In den Siedekessel kommen nun 205 kg Wasser, in denen diese 102,5 kg kalz. Soda heiß aufgelöst werden. Sobald die etwa 30grädige Lösung kocht, wird das Olein nach und nach hinzugegeben und mit der Sodalösung in Verband gebracht. Hierbei ist darauf zu achten, daß das Olein entweder in gleichmäßigem Strahl zuläuft, oder wenn hierfür keine Einrichtung vorhanden ist, in kleinen Mengen zugegeben wird, deren jeweilige Verseifung sofort erfolgen kann. Dabei ist es gut, der Sodalösung von vornherein gleich etwas Salz zuzusetzen, damit die Masse flüssiger bleibt und nicht allzusehr steigt, wenn die bei der Verseifung frei werdende Kohlensäure aus der Masse entweicht. Je dicker und zäher diese aber ist, um so schwerer kann sich die Kohlensäure durcharbeiten. Durch Zugabe von 2—3 kg Salz, auf 100 kg Ansatz gerechnet, bleibt die Seifenmasse aber genügend flüssig, so daß man bei sachgemäßem Arbeiten ein starkes Steigen sehr gut vermeiden kann. Wenn alles Olein im Kessel ist, wird noch solange gesotten, bis alle Kohlensäure entwichen ist, d. h. also bis die Seife nicht mehr steigt und keine Bläschen mehr durchstoßen. Alsdann muß festgestellt werden, ob die Soda vollständig gebunden ist. Es geschieht dies am einfachsten wieder durch Phenolphthaleinlösung, die man auf eine Spatelprobe tröpfelt, wobei eine Rotfärbung nicht auftreten darf. Ist noch freie Soda vorhanden, so muß dieselbe durch etwas Olein gebunden werden, da sie sonst mit in die Unterlauge geht.

Ist nun festgestellt, daß ungebundenes Alkali nicht mehr vorhanden ist, so gibt man die zur Verseifung der 130 kg Kammfett und des im Olein enthalten gewesenen Neutralfettes notwendigen, etwa 150 kg 25grädiger Ätznatronlauge in den Kessel, läßt gut durchsieden und gibt dann das Kammfett hinzu. Man erhält alsdann bald eine gut verbundene, dick siedende Seife, die auf normalen Stich abgerichtet wird. Es sei hier jedoch noch einmal besonders betont, daß es wichtig ist, vor Zugabe des Ätzalkalis die durch die Verseifung des Oleins frei



gewordene Kohlensäure quantitativ auszutreiben, da sich Kohlensäure und Ätzlaugen wieder zu kohlensauren Salzen verbinden, die für die Verseifung von Neutralfetten nicht in Betracht kommen und daher unausgenutzt in die Unterlauge gehen würden.

Die Seife wird nun ausgesalzen und einige Stunden oder über Nacht der Ruhe überlassen, damit sich die Unterlauge gut absetzen kann. Nachdem diese entfernt ist, wird mit ganz schwachem Salzwasser oder auch mit reinem, leicht angewärmtem Wasser soweit verschliffen, daß man einen ganz dünnen, stark flatternden Leim erhält. Man läßt dann möglichst lange zum Absitzen im Kessel stehen und formt in breiten, aber ganz niedrigen Kastenformen, da die in der obigen Weise hergestellten Seifen sehr lange flüssig bleiben und nur schwer fest werden.

**Walkfettkernseife.** Eine in der Textilindustrie zum Walken und Waschen ziemlich viel benutzte, billigere Seife wird vielfach mit einem Zusatz von Walkfett hergestellt.

Das Walkfett, das aus den Waschwässern der Tuchfabriken, Spinnereien, Färbereien usw. durch Zersetzen der darin enthaltenen Seife mit Schwefelsäure gewonnen wird, ist von recht verschiedener Zusammensetzung<sup>1)</sup>. In der Regel ist es braun bis schwarz gefärbt, besitzt einen unangenehmen Geruch und ist häufig sehr schmutzig und wasserhaltig, so daß es vor seiner Verwendung unbedingt auf seinen Gehalt an Verseifbarem geprüft werden muß. Auch Mineralöl findet sich mitunter im Walkfett, da in den Spinnereien vielfach auch dieses verwendet wird und dann mit in die Waschwässer gelangt.

Dieser Eigenschaften und seiner ungleichmäßigen Beschaffenheit halber wird das Walkfett nie für sich allein, sondern stets in Verbindung mit anderen Fetten, wie Knochenfett, Kammfett usw. verarbeitet. In der Regel kann man jedoch die Hälfte bis zwei Drittel des Ansatzes aus Walkfett bestehen lassen, das man dann am besten allein vorsiedet, um eine möglichst reine Seife zu erhalten. Bei sehr unreinem Fett muß man auch hier auf mehreren Wassern sieden.

Da das Walkfett eine reine Fettsäure ist, kann es wie das Olein mit kohlensaurem Alkali verseift werden. Die Herstellung der Walkseife geschieht daher im großen und ganzen in derselben Weise wie die der oben beschriebenen Oleinkernseife.

**Kernseifen für schwere Schlichte.** Die bisher beschriebenen Textilseifen waren sämtlich derart zusammengesetzt, daß sie nach ihrer Auflösung in kochendem Wasser eine wasserdünne Schlichte ergeben. Im Gegensatz hierzu erhält man durch Auflösung einer Talgkernseife eine schwere, gallertartige Schlichte, die ebenfalls für gewisse Spezialzwecke erwünscht erscheint. Derartige Seifen werden in der Hauptsache aus reinem Talg, zum Teil aber auch aus Talg und talgartigen Fetten oder nur aus talgartigen Fetten hergestellt. Daneben findet für die gleichen Zwecke aber auch eine Palmölkernseife Verwendung, die auf die gleiche Weise bereitet wird und daher mit den Talgkernseifen gemeinsam behandelt werden soll. Ansätze sind:

---

<sup>1)</sup> Vgl. S. 127.

## I. Talgkernseife, rein.

645 kg Talg,  
775 „ Ätznatronlauge von 20° Bé.

## II. Talgkernseife aus gemischtem Ansatz.

325 kg Talg,  
320 „ Knochenfett oder Kammfett,  
775 „ Ätznatronlauge von 20° Bé.

## III. Palmölkernseife.

325 kg gebleichtes Palmöl,  
320 „ talgartige Fette,  
775 „ Ätznatronlauge von 20° Bé.

Wird eine Seife für ganz schwere Schlichte gefordert, so kann sie nur aus reinem Talg angefertigt werden; wird dagegen eine leichtere Löslichkeit verlangt, so ist der gemischte Ansatz oder die Palmölkernseife vorzuziehen.

Die für die Textilindustrie bestimmten Talgkernseifen werden meistens marmoriert in den Handel gebracht und nur ganz selten noch auf Mandeln gerührt; auch das Sieden dieser Produkte ist ziemlich einfach. In erster Linie ist für gute und innige Verseifung zu sorgen, was bei Talg allerdings einige Aufmerksamkeit erfordert, in zweiter Linie kommt es darauf an, daß die Seife die richtige Beschaffenheit besitzt, um in der Form guten Fluß bilden zu können.

Angenommen, es befinde sich der zweite Ansatz im Kessel, so gibt man 45 kg Lauge und 90 kg Wasser dazu und bindet die Masse durch Sieden. Nachdem man guten Verband festgestellt hat, fährt man mit der Zugabe von Lauge und gegebenenfalls auch von etwas Wasser fort, indem man stets genau darauf achtet, daß die Masse in gutem Verbande bleibt. Die Vorsicht gebietet es, etwas starkes Salzwasser bereitzustellen, um einem etwaigen Dickwerden der Masse vorzubeugen und die Seife in gutem Sieden zu erhalten. Der größte Wert ist alsdann auf die Abrichtung zu legen, da sich Talg und talgartige Fette bekanntlich sehr schwer verseifen. Gar oft wird angenommen, die Seife habe genügend Abrichtung, während man bei längerem Sieden erkennen muß, daß sie noch viel zu schwach ist, da nur eilige Laugenzugabe ein Zusammenfahren und Dickwerden verhüten kann. Es ist daher stets notwendig, längere Zeit im Leim sieden zu lassen und erst auszusalzen, wenn man sich wirklich überzeugt hat, daß alles Fett verseift und genügende Abrichtung vorhanden ist. Zeigt aber der Leim eine gute Abrichtung, so salzt man aus, bis eine klare Unterlauge abfließt und ein fester, runder Kern im Kessel liegt. Sind Abschnitte vorhanden, so gibt man diese jetzt bei mäßigem Sieden hinzu. Läßt man alsdann die Masse eine halbe Stunde ruhig stehen, so muß sich oben eine fingerdicke, flüssige Kernseife gebildet haben und darunter der schwere Kern liegen. Ist bedeutend mehr flüssige Seife entstanden, so setzt man noch etwas Salz hinzu und siedet abermals durch. Ist die Seife zu stramm und hat sich gar keine flüssige Seife gebildet, so muß noch Wasser hinzugegeben werden. Die fertige Seife läßt man nunmehr

zwei Stunden im Kessel absitzen, um sie alsdann in möglichst breite, nicht zu hohe, 40—60 Zentner haltende Formen abzuschöpfen.

Bevor man nun hier mit dem Einziehen der Mandeln beginnt, wird die Masse mit langen Rührscheiten durchgeschlagen, damit sie recht geschmeidig wird und die noch anhaftende Unterlauge besser zu Boden geht. Das Einziehen der Mandeln selbst wird in der Weise ausgeführt, daß man mit Hilfe eines eisernen Stabes, der bis zum Boden der Form reicht, parallel zur Längsseite in Zentimeterbreite durch die ganze Masse möglichst gerade Striche führt und die gleiche Operation parallel zur Querseite in denselben Zwischenräumen wiederholt. Wie schon gesagt, ist aber dies Einziehen der Mandeln nur noch wenig gebräuchlich, da man die Seife meistens gut zugedeckt sich selbst überläßt, so daß sich ein natürlicher Marmor bilden kann.

**Glattweiße Textilkernseife.** Als Ersatz für die soeben besprochenen, auf Mandeln gerührten oder marmorierten Kernseifen fertigt man vielfach auch eine billigere, glattweiße Sorte an. Die Verbilligung beruht auf dem Fettansatz, indem man geringeren Talg, Kammfett, helleres Knochenfett, gegebenenfalls auch etwas Benzinfett oder Leimfett mitverarbeitet. Ein guter Ansatz für ein solches Produkt ist der folgende:

198 kg	Talg,
264 „	Kammfett oder Knochenfett,
66 „	Leimfett,
132 „	Benzinfett,
660 „	Ätznatronlauge von 25° Bé.

Das Fett wird in der üblichen Weise verseift, so daß man einen klaren, gut abgerichteten Leim erhält, der alsdann ausgesalzen und mit etwa vorhandenen Abschnitten verschmolzen wird. Die erhaltene Seife wird alsdann zum Absetzen der Unterlauge einige Stunden der Ruhe überlassen. Nachdem die Unterlauge entfernt ist, gibt man 200—260 kg 3—4grädiger Ätznatronlauge hinzu und bewirkt durch Sieden Verband. Währenddessen wird noch soviel Wasser nachgegeben, daß die Masse ganz dünn siedet, worauf man vorsichtig soweit aussalzt, daß die Unterlauge etwas verleimt abfließen will. Hat man etwa zu weit getrennt, so zieht man die Seife durch Wasserzusatz wieder zusammen.

Die fertige Seife wird dann gut bedeckt und bleibt zum Absetzen der Unterlauge 24 Stunden im Kessel, aus dem man sie schließlich in kleine Kastenformen abschöpft.

**Ökonomieseife.** Unter dem Namen Ökonomieseifen werden Walkseifen in verschiedenen Farbenstufen in den Handel gebracht. Alle diese Produkte sind Kernseifen, die aus Olein, Walkfett, Knochenfett usw. angefertigt und je nach Art und Reinheit der dazu verarbeiteten Fette auf 2—3 Wassern fertiggesotten werden. Im übrigen ist die Herstellungsweise dieser Produkte aber genau die der vorher beschriebenen Textilkernseifen.

## Kaliseifen für die Textilindustrie.

Neben den Riegelseifen werden in der Textilindustrie auch ganz erhebliche Mengen Schmierseifen bzw. Kaliseifen verbraucht. Am be-

liebtesten sind die Naturkornseifen aus Olein und Talg, aber auch glatte Schmierseifen aus Olein und aus Sulfuröl, sowie weiße Schmier- oder Silberseifen sind im Gebrauch. Auch eine glatte, feste Kaliseife, die sogenannte Ökonomie-seife nach Aachen-Eupener Art, findet besonders zum Waschen der Schafwolle vielfache Verwendung.

Alle diese Seifen werden fast ausschließlich aus Olein, Olein und Talg oder Sulfuröl hergestellt und unterscheiden sich infolgedessen kaum von den gewöhnlichen Schmierseifen, müssen aber sämtlich einen bestimmten, ziemlich hohen Fettgehalt aufweisen.

**Glatte Oleinschmierseife.** Die glatten Schmierseifen aus Olein sind neben der Naturkornseife aus Olein und Talg die gangbarsten Textilschmierseifen. Bei ihrer Herstellung ist jedoch besonders auf die Qualität des Oleins zu achten. Schlechte, unreine Oleine, die unverseifbare Kohlenwasserstoffe in größeren Mengen enthalten, sind völlig ungeeignet, dagegen können Zusätze von Erdnußöl, Kottonöl, weichen Fetten usw. unbedenklich gemacht werden; Leinöl allerdings soll man von einer Mitverwendung gänzlich ausschließen, da es harzt und sich dann nur schlecht aus den behandelten Stoffen entfernen läßt.

Die Siedelauge muß der Jahreszeit entsprechend zusammengestellt sein. Für Sommerseifen reduziert man die Ätzlauge mit 15 %, für Winterseifen mit 18 % Pottasche, auf 100 kg 50grädiger Ätzkalilauge gerechnet. Die mitzuverarbeitende Sodamenge ist so zu regeln, daß man im Frühjahr und Herbst 5—15 %, im Hochsommer 25 % einer 25grädigen Sodalauge mitverarbeitet.

Ein Ansatz für Sommerseife würde der folgende sein:

416 kg	Olein,
84 „	Erdnußölfettsäure oder weiches Talgfett,
125 „	Sodalauge von 25° Bé,
375 „	Pottaschelauge von 30° Bé.

Die ganze, zur Verseifung notwendige Lauge kommt in den Kessel und wird durch Dampf zum Sieden gebracht. Dann gibt man das Olein und die Erdnußölfettsäure hinzu, indem man den Zulauf derselben so regelt, daß die Fettsäure sofort verseift, also Klumpenbildung durch zu starken Zulauf der Ölsäure vermieden wird. Nach und nach geht das Ganze in Verband, so daß eine gut verbundene Seife vorliegt, wenn alle Ölsäure im Kessel ist. Hat man trockenen Dampf zur Verfügung, so wird es notwendig sein, entweder etwas schwächere Lauge (27—28° Bé) zu verwenden oder der Seife entsprechend Wasser zuzusetzen, um ein normales Produkt zu erzielen. Wasserarme Seifen mit einem zu hohen Fettsäuregehalt lassen sich schwer abrichten. Im allgemeinen bedürfen Oleinschmierseifen aber einer kräftigeren Abrichtung als zum Beispiel Leinölseifen. Die frisch genommene Glasprobe muß wie bei einer übertriebenen Seife aufliegen, nach einiger Zeit aber völlig klar werden. Oleinseifen mit ungenügend starker Abrichtung werden auf dem Lager in der Regel lang und unverkäuflich.

Textilschmierseifen werden, wie gesagt, meist mit einem garantierten Fettsäuregehalt gekauft, der zwischen 40 und 42 % schwankt. Wenn also die Grundseife fertig ist, die Glasproben eine genügende Abrichtung

erkennen lassen, und wenn die erkaltete Seife schließlich den richtigen Griff besitzt, d. h. weder zu hart noch zu weich ist, muß eine Fettsäurebestimmung gemacht werden. In der Regel verfährt man beim Sieden so, daß die fertige Grundseife stets einen etwas höheren Fettsäuregehalt besitzt, als verlangt ist, und berechnet dann nach dem Ergebnis der Untersuchung, wieviel Lösung der Seife noch eingekrückt werden muß. Selbstverständlich ist es dabei aber erforderlich, daß man genau weiß, wieviel Ölsäure oder Fettansatz überhaupt in den Kessel gekommen ist. Wurden z. B. 1200 kg Ölsatz in den Kessel gegeben, und ergab die Untersuchung der fertigen Grundseife einen Fettsäuregehalt von 42 %, während die zu liefernde Seife nur 40 % Fettsäuregehalt haben sollte, so ist die folgende Rechnung aufzustellen: Ein Fettsäuregehalt von 42 % entspricht einer Ausbeute von 238 %, ein solcher von 40 % dagegen einer Ausbeute von 250 %, die Differenz beträgt demnach 12 kg auf je 100 kg Ansatz, so daß auf 1200 kg Ansatz noch 144 kg Lösung einzukrücken sind, um den gewünschten Fettsäuregehalt und die der Kalkulation zugrunde gelegte Ausbeute zu erhalten. Diese Lösung kann nun sowohl eine 10grädige Chlorkaliumlösung als auch eine 12grädige Pottaschelösung sein; nachdem sie gut verkrückt ist, muß aber die Abrichtung nochmals überprüft werden.

**Glatte grüne Sulfurölseife.** Auch diese Seife ist in einzelnen Zweigen der Textilindustrie begehrt und kann aus Sulfuröl allein oder gemeinsam mit anderen Fetten, wie Erdnußöl, Olein und insonderheit den stearinhaltigen, aus besserem Olivenöl herrührenden Satzölen hergestellt werden.

Da das grüne Sulfuröl oft sehr schmutzig und wasserhaltig ist, muß es vor der weiteren Verarbeitung auf kochendem Salzwasser gereinigt und geklärt werden, wobei auch sein unangenehmer Geruch in der Regel verschwindet. Auch Olivensatzöle werden zweckmäßig vor ihrer Verarbeitung mit Salzwasser aufgeköcht, um die darin enthaltenen Farb- und Schmutzteile niederzuschlagen.

In den letzten Jahren vor Ausbruch des Krieges stand das Sulfuröl allerdings so hoch im Preise, daß reine Schmierseifen dieser Art fast gar nicht mehr angefertigt wurden und nur soviel von diesem Öl verwendet wurde, als notwendig war, um den Seifen die charakteristische Farbe und den Geruch der Sulfurölseifen zu verleihen, wozu  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$  des Ansatzes genügt.

Die für den Siedeprozess benötigte Ätzkalilauge wird mit 15—20 % Pottasche reduziert. Im Frühjahr und Herbst sind 5—15 % und im Hochsommer 25—30 % Sodalaug mitzuverwenden. Die ganze, für den Fettansatz erforderliche Lauge kommt zuerst in den Kessel, wird zum Sieden gebracht und dann in der oben beschriebenen Weise mit dem Fettansatz vermischt. Es wird normal abgerichtet, der Fettsäuregehalt bestimmt und durch Zugeben bzw. Einkrücken der berechneten Menge Chlorkaliumlösung auf die gewünschte Ausbeute eingestellt.

Zu bemerken wäre noch, daß aus reinem Sulfuröl hergestellte Produkte im Sommer leicht dünnflüssig werden, so daß für Sommerseifen



ein Zusatz von Kottonöl- oder Erdnußölfettsäure, von stearinhaltigem Olivenölsatzöl u. dgl. zu empfehlen ist; Winterseifen werden dagegen am besten unter Zusatz von etwas Maisölfettsäure hergestellt.

**Silberseife für die Textilindustrie.** Weniger als die vorher besprochenen, glatten Schmierseifen ist die Silberseife in der Textilindustrie im Gebrauch. Wo dies aber der Fall ist, verlangt man ein schönes, helles, geschmeidiges, weißes Erzeugnis. Aus diesen Gründen müssen hier bessere Fette Verwendung finden, und zwar insonderheit auch tierische, stearinhaltige Fette, da man allgemein eine Seife mit hohem Fettgehalt fordert. In der Regel verarbeitet man Ansätze aus  $\frac{2}{3}$  Kottonöl und  $\frac{1}{3}$  Talg oder schmalzartigem Fett. Kann man ein wenig Kernöl mitverwenden, so ist dies von besonderem Vorteil, da die Seife hierdurch einen besonders schönen Silberglanz erhält. Der Zusatz darf jedoch nicht mehr als höchstens 10 % betragen, wenn das Produkt nicht lang werden soll. Das Kernöl wird, wie schon mehrfach betont, stets bis zum Schluß der Operation zurückgehalten, weil es für die Regulierung der Abrichtung von Wert ist. Hat man ein wenig zu viel Lauge gegeben, so ist es schwer, diesen Überschuß durch Kottonöl oder Talg zu binden, da diese beiden sich sehr langsam verseifen, während sich Kernöl dem Verbande sehr leicht einfügt. Andererseits ist es gut, die Seife vor der Kernölzugabe auf starke Blume abzurichten, um sicher zu sein, daß Kottonöl und Talg vollkommen verseift sind. Gewöhnlich braucht man dann auch keine Lauge mehr nachzugeben, wenn das Kernöl verseift ist, da die Silberseifen besonders dann eine nur schwache Abrichtung erhalten dürfen, wenn sie nachher noch mit Pottasche- oder Chlorkaliumlösung ausgeschliffen werden.

Um größtmögliche Geschmeidigkeit zu erzielen, wird die Ätzkalilauge für Silberseifen stärker reduziert als für andere Schmierseifen. Im Sommer setzt man auf 100 kg 50grädiger Ätzkalilauge 20 kg, im Winter bis zu 30 kg Pottasche hinzu. Auch die Menge der benötigten Sodalauge richtet sich hier ebenfalls nach der Jahreszeit. Während man im Hochsommer 25 % anwendet, geht man im Winter bis auf 10 % zurück. Winterseifen, welche zuviel Sodalauge enthalten, werden sehr leicht glitschig, während Seifen mit zu geringem Sodagehalte in der Regel dunkelstreifig durchwachsen und dadurch an Aussehen verlieren.

Ein guter Fettansatz für Textil-Silberseifen besteht aus:

1000	Teilen	Kottonöl,
500	„	Schmalzfett oder Talg,
125	„	Kernöl.

Das Kottonöl und die tierischen Fette verseifen sich mit starker Lauge nur schwierig. Man beginnt daher mit wenig Lauge zu sieden und setzt von Anfang an etwas Wasser hinzu, um eine Ansiedelauge von 12—15° Bé zu erhalten. Mit dieser ist es dann leicht, den Verband einzuleiten, so daß man alsdann mit stärkerer Lauge weiterarbeiten kann. Siedet man mit Dampf, so kann nun eine 30grädige Lauge Verwendung finden, siedet man aber über freiem Feuer, so darf die Lauge nicht mehr als 25grädig sein. Bei der Zugabe der Siedelauge

ist jedoch große Aufmerksamkeit notwendig, da Silberseifen auch dann noch leicht dick werden, wenn sich schon eine größere Menge Lauge im Kessel befindet. Wenn die Siedelauge vorzeitig oder zu rasch zugegeben wird, so trennt sich die Masse oftmals wieder und bedarf dann längerer Zeit, bis sie von neuem Verband eingeht. Am besten ist es dann, die Masse einige Zeit der Ruhe zu überlassen, bis der Verband von selbst wieder eintritt.

Silberseifen für die Textilindustrie werden fast ohne Ausnahme „garantiert rein“, also ohne Mehlfüllung geliefert und bedürfen daher der größten Aufmerksamkeit bei der Abrichtung. Bei zu kräftiger Abrichtung werden sie gewöhnlich naß und glitschig, bei zu schwacher lang und unansehnlich. Da gerade Kottonölseifen aber bei der Abrichtung leicht täuschen, weil das etwa noch unverseifte Öl bei den Glasproben leicht den irrigen Eindruck hervorruft, daß schon genügend oder zu viel Lauge im Kessel wäre, ist hier eine ganz besondere Aufmerksamkeit erforderlich. Etwaige Fehler dieser Art kann der Sieder auch an dem späteren Aussehen der Seife erkennen, da ungenügend abgerichtete Seifen nach dem Erkalten immer zähe sind.

Schließlich ist noch zu bemerken, daß Silberseifen, die als „garantiert rein“ verkauft werden sollen, nicht zu weit ausgeschliffen werden dürfen, wenn sie sich längere Zeit gut trocken halten sollen. Die äußerste Grenze ist ein Fettsäuregehalt von 40 %, entsprechend einer Ausbeute von knapp 240 %, auf Neutralfett gerechnet.

Wie jede andere Seife kann natürlich auch die Textil-Silberseife aus Fettsäure hergestellt werden, doch gelingt es nicht, aus Fettsäuren ebenso schöne Produkte zu erzielen, wie aus den Neutralfetten. Selbst bei sorgfältigstem Arbeiten und trotz Anwendung aller verfügbaren Bleichmittel lassen sich die Fettsäureseifen nicht so reinweiß erhalten wie die Neutralfettseifen. Die Siedeweise ist im übrigen die schon mehrfach besprochene, so daß sich hier nähere Ausführungen erübrigen.

**Naturkornseifen aus Olein und Talg.** Die am meisten für die Textilindustrie verlangten Schmierseifen sind die mit reiner Kalilauge gesottenen Naturkornseifen aus Olein und Talg. Die für diese Produkte notwendige Siedeweise ist im Sommer und Winter gleich, nur die Kaustizität und die Fettansätze sind verschieden. Für die Sommermonate nimmt man mehr Talg in den Ansatz als im Winter und reduziert die Ätzkalilauge mit 15—20 kg, im Winter mit 25—30 kg Pottasche auf 100 kg Ätzkalilauge von 50° Bé.

Für die Herstellung einer schönen Naturkornseife für Textilzwecke ist in erster Linie ein gutes Olein erforderlich, das nicht mehr als höchstens 2 % unverseifbare Bestandteile enthält. Im Sommer ist dann der folgende Ansatz empfehlenswert:

258 kg Olein,  
150 „ Talg,  
22 „ rohes Palmöl,  
430 „ Lauge von 30° Bé.



Als Winteransatz ist zu verwenden:

290 kg Olein,  
118 „ Talg,  
22 „ rohes Palmöl,  
430 „ Lauge von 30° Bé.

An Stelle des Talges kann man auch bei diesen Naturkornseifen etwas talgartige Fette mitverarbeiten, das Korn wird dann aber nicht so schön und auch etwas weicher als bei Verarbeitung von gutem Talg.

Das Sieden der Seife wird wie folgt ausgeführt: die Lauge wird im Kessel zum Sieden erhitzt und das Olein alsdann in gleichmäßigem Strahl hinzugegeben. Wie stets bei solcher Arbeitsweise hat man den Zulauf des Oleins so zu regeln, daß sich dasselbe sofort verseifen kann, also Klumpenbildung vermieden wird. Ist der Zulauf beendet und sind Klumpen nicht vorhanden, so wird der Talg hinzugesetzt und unter allmählicher Zugabe der notwendigen Lauge verseift. Schließlich gibt man das Palmöl nach, verseift auch dieses und richtet ab.

In Betrieben, die mit sehr gutem, trockenen Dampf arbeiten, muß die oben empfohlene 30grädige Lauge in der Regel noch etwas verdünnt werden, da sie ja durch Kondenswasser eine Verdünnung nicht erfährt. Auch beim Arbeiten mit direktem Feuer stellt man die Lauge sogleich auf 25° Bé ein, da sich eine wasserarme Seife nur sehr schwer abrichten läßt und bei der Glasprobe oftmals eine scheinbare Abrichtung zeigt, die sehr leicht zu Irrtümern führen kann.

Mehr noch als bei allen anderen Schmierseifen ist es bei der Oleinkornseife notwendig, den Fettsäuregehalt zu bestimmen, da vornehmlich durch diesen die Haltbarkeit der Seife und die Kornbildung bedingt werden. Da für die Textilindustrie nur reine, ungefüllte Seifen in Betracht kommen und insbesondere Mehlfüllungen vermieden werden müssen, ist die Grenze, bis zu der man eine Naturkornseife ausschleifen kann, ohne ihre Haltbarkeit in Frage zu stellen, recht eng gezogen. Der Fettsäuregehalt soll infolgedessen nicht unter 40 % und nicht über 43 % betragen. Unter 40 % ist zu befürchten, daß die klare Seife dünn wird, sobald das Korn ausgebildet ist, über 43 % bildet sich infolge mangelnder Feuchtigkeit das Korn nur schwer und unvollständig.

Die Schlußabrichtung muß bei einer Olein-Naturkornseife etwas kräftig gehalten sein, da sie andernfalls auf Lager leicht lang wird. Ein gut getroffenes Produkt mit richtiger Kohlensäurezahl und einem Fettsäuregehalt von 40—43 % soll, in einem trockenen, nicht dumpfigen, 12—18° C warmen Raum gelagert, in 3—4 Wochen vollständig ausgekornet sein.

Wie alle Naturkornseifen wird auch diese direkt in die Versandgefäße, Fässer und Kübel, abgefüllt, da ein Umschlagen der Seife aus größeren Standgefäßen in kleine Packungen das gute Aussehen der Seife sehr beeinträchtigen würde. Vielfach werden dann die Versandfässer nach dem Erkalten der eingefüllten Seife sogleich bis auf eines zugeschlagen, das man zur Beobachtung des Kornungsprozesses offen stehen läßt. Manche Seifensieder sind allerdings der Meinung, daß dieser Prozeß in offenen Fässern besser und schneller vor sich geht

als in geschlossenen; in letzteren trocknet aber jedenfalls die Seife weniger aus. Auch das Lager kann besser ausgenutzt werden, weil man die geschlossenen Fässer leichter stapeln kann, die zudem stets versandfertig sind.

**Ökonomie-seife nach Aachen-Eupener Art.** Außer den beschriebenen Schmierseifen werden in einigen Gegenden noch sogenannte Ökonomie-seifen fabriziert, zu welchen neben stearinreichen, besten Fetten nur Kalilauge Verwendung findet. Am besten werden diese festen Kaliseifen aus Talg, Knochenfett und Palmöl hergestellt, vielfach wird aber auch Walkfett und Wollfett mitverarbeitet, so daß man dann dunklere Seifen erhält. Die Herstellungsweise dieser Ökonomie-seifen ist eigenartig, da sie nach ihrer Abrichtung noch einen Zusatz von 15 bis 20 % 30grädiger Pottaschelösung erhalten, wodurch die Seife das Aussehen einer übertriebenen Schmierseife bekommt. Die Masse wird alsdann so lange eingedampft, bis eine Glasprobe der Seife nach zwei-stündigem Liegen völlig fest wird.

Die Ökonomie-seife wird hauptsächlich zum Walken schwer wollener Stoffe aus Schafwolle verwendet. Da aber bei der Vorbehandlung der Schafwolle das darin enthaltene Wollfett nie ganz entfernt werden kann, hat sie in erster Linie die Aufgabe, die behandelten Stoffe von dem noch anhaftenden Fett zu befreien. Um nun hierbei eine erhöhte Wirkung zu erzielen, gibt man der Seife einen reichlichen Zusatz an Pottaschelösung, die beim Walken die noch anhaftenden Wollfetteilchen emulgiert und so aus den Stoffen entfernt.

Geeignete Ansätze für solche Seifen sind die folgenden:

190 kg Talg,	70 kg Talg,
190 „ Knochenfett,	277 „ Knochenfett,
37 „ Palmöl,	70 „ Walkfett oder Wollfett,
500 „ Ätzkalilauge von 25° Bé,	500 „ Ätzkalilauge von 25° Bé,
83 „ Pottaschelösung von 30° Bé.	83 „ Pottaschelösung von 30° Bé.

Die Siedelaugen werden in derselben Weise wie die für die Herstellung von Schmierseifen bestimmten Laugen bereitet. Auf 100 kg Ätzkalilauge von 50° Bé verwendet man 25 kg in Wasser gelöste Pottasche und stellt die Lauge dann auf 25° Bé ein.

Auch die Siedeweise der Seifen selbst ist fast die gleiche wie die der Schmierseifen. Nachdem der ganze Fettansatz im Kessel ist, leitet man den Verband mit einem Teil der Lauge ein. Siedet man auf direktem Feuer, so gibt man einige Töpfe Wasser hinzu. Sobald der Verband eingetreten ist, gibt man weitere Lauge nach und fährt damit fort, bis die Seife ziemlich klar geworden ist und leichte Glasblume zeigt. Ist sie schaumfrei, so wird nach Zusatz der Pottaschelösung nochmals gut durchgesotten. Eine jetzt genommene Glasprobe liegt trübe auf und stirbt wie eine völlig übertriebene Schmierseife ab; nach etwa 2 Stunden aber wird die Seife wieder klar und auch genügend fest. Nur wenn dies nicht der Fall ist, muß noch so lange gedämpft werden, bis die gewünschte Festigkeit erreicht ist, und gegebenenfalls muß beim Sieden mit Dampf auch mit stärkerer, etwa 30grädiger Lauge gearbeitet werden.

Am nächsten Morgen wird dann noch einmal gut durchgekrückt und dann in Fässer oder Formen gefüllt.

Nach völligem Erkalten soll eine gute Ökonomie-seife so fest sein, daß sie sich in Riegel schneiden läßt, doch findet man auch weichere Seifen im Handel, in der Regel Produkte, zu deren Herstellung weichere Fette benutzt wurden.

### Seifen mit Zusätzen von Kohlenwasserstoffen.

In neuerer Zeit werden von verschiedenen Fabriken Seifen auf den Markt gebracht, die mehr oder weniger große Zusätze an Kohlenwasserstoffen enthalten. Sie finden sowohl im Haushalt, wie in der Textilindustrie Verwendung und erfreuen sich infolge ihrer großen Reinigungskraft einer steigenden Beliebtheit.

Es ist ja eine längst bekannte Tatsache, daß Petroleum, Benzin, Terpentinöl usw. ein außerordentlich großes Fett- und Schmutzlösungsvermögen besitzen, und in manchen Ländern, z. B. in Nordamerika und im südlichen Rußland, werden schon seit langen Jahren Erdöl enthaltende Seifen in ausgedehntem Maße hergestellt. Auch in Deutschland hat sich schon seit geraumer Zeit das Bestreben geltend gemacht, die schmutzlösende Wirkung der Seifen durch besondere Zusätze zu erhöhen. Das beweisen z. B. die in den meisten Seifenfabriken hergestellten Salmiak-Terpentin-Seifen, die jedoch meist nur so geringe Zusätze der genannten Stoffe enthalten, daß eine besondere Wirkung von diesen Produkten nicht zu erwarten ist. Man machte sich daher vielfach die reinigende, fettlösende Eigenschaft des Petroleums oder Terpentinöls dadurch nutzbar, daß man beim Reinigen der Wäsche außer Seife und Soda auch Petroleum oder Terpentinöl benutzte. Allgemein eingeführt hat sich dieser Gebrauch aber nicht, weil eine Belästigung der Wäscherin durch die mit den flüchtigen Stoffen beladenen Wasserdämpfe nicht zu vermeiden ist, und weil sich die jeweils notwendige Menge nur schwer bemessen läßt. In den meisten Fällen wird mehr Petroleum od. dgl. zugesetzt als erforderlich ist, um die der Wäsche anhaftenden Fettstoffe zu lösen, so daß die Wäsche einen mehr oder minder starken Petroleumgeruch behält, der nicht gerade als angenehm bezeichnet werden kann. Es lag ja nun nahe, an Stelle des Petroleums ein anderes Produkt mit dem gleichen Lösungsvermögen, aber einem weniger unangenehmen Geruch in Anwendung zu bringen, und ebenso naheliegend war der Gedanke, ein solches Material der Seife homogen beizumischen, um der Hausfrau und auch der Textilindustrie ein Produkt zu bringen, das die guten Eigenschaften der Seife mit dem Lösungsvermögen der Kohlenwasserstoffe in sich vereinigt und diese letzteren in möglichst hohem Prozentsatz enthält.

Aber erst in den letzten Jahren ist es gelungen, wirklich brauchbare Seifen dieser Art herzustellen, die den gestellten Ansprüchen völlig genügen. Seit dieser Zeit finden diese Produkte aber immer mehr Beachtung und das starke Vorurteil, welches anfangs solchen, etwas kräftig riechenden Seifen entgegengebracht wurde, schwindet immer

mehr, nachdem sich die Verbraucher von den guten Eigenschaften derselben überzeugt haben. Wie schon gesagt, besteht ihr praktischer Wert darin, daß sie neben den vorzüglichen Eigenschaften der Seife selbst ein besonderes Fettlösungsvermögen besitzen, das erst beim Lösen der Seife nach und nach in Erscheinung tritt, so daß vornehmlich auch jede Belästigung der mit der Wäsche beschäftigten Personen durch entweichende Dämpfe vermieden wird.

Schon vor dem Kriege gab es bereits eine ziemlich Auswahl von Seifen dieser Art, die in den verschiedensten Formen und Qualitäten, sowohl als Kali- wie als Natronseifen auf den Markt kommen. Als Zusätze werden hauptsächlich Tetrachlorkohlenstoff, Trichloräthylen, Benzin, Terpentinöl, Petroleum und neuerdings auch die hydrierten Naphtaline, insonderheit das Tetrahydronaphtalin (Tetralin)<sup>1)</sup> verwendet. Die Menge der den einzelnen Handelsprodukten inkorporierten Kohlenwasserstoffe ist recht verschieden. Es gibt Präparate mit kaum nennenswerten Mengen, die doch als Benzinseifen oder unter ähnlichen Benennungen verkauft werden, und es gibt vornehmlich flüssige Produkte mit 25 % und mehr an Kohlenwasserstoffen, deren Herstellungsweise in der Regel aber geheim gehalten wird. Wenn die Seifen nicht besonderen Zwecken dienen sollen, genügt gewöhnlich aber ein Zusatz von 7—10 %, um eine gute Wirkung zu erzielen, während geringere Zusätze ein augenfällig gutes Ergebnis nur selten erwarten lassen.

Die Fabrikation selbst ist ziemlich einfach. Den fertigen Seifen, mögen es nun reine abgesetzte Kernseifen, Halbkernseifen, Leimseifen oder flüssige Kaliseifen sein, wird nach genügendem Abkühlen eine die Kohlenwasserstoffe enthaltende Lösung oder Emulsion beigemischt. Diese wird ihrerseits hergestellt, indem man einer Fettsäure, am besten Rizinusölfettsäure oder Türkischrotöl (Rizinusölsulfosäure), die Kohlenwasserstoffe beimischt und dann soviel Ätzlauge hinzufügt, als zur Verseifung der Fettsäure notwendig ist. Auf 100 Teile Kohlenwasserstoffe genügen gewöhnlich 15—20 Teile Fettsäure.

Auch höher molekulare Alkohole, insonderheit die Wachs- und Wollfettalkohole sind bei Gegenwart von Seifen wohl geeignet, gleichzeitig vorhandene Kohlenwasserstoffe in dauernde Emulsion oder Lösung zu bringen. Früher wurde daher für die Herstellung vorzugsweise von Petroleumseifen Carnaubawachs bei der Verseifung des Fettansatzes mitverarbeitet, da der hierdurch bewirkte Gehalt der Seife an Myricylalkohol außerordentlich emulsionsbefördernd wirkt und einen hohen Zusatz an Petroleum und anderen Kohlenwasserstoffen ermöglicht. In gleicher Weise wirken natürlicherweise auch die Cholesterine des Wollfetts; aber auch Amylalkohol oder Terpenalkohole wie Terpeneol oder die durch die Hydrierung der Phenole leicht zugänglichen Cyclohexanole sind außerordentlich brauchbar, indem eine beispielsweise aus 50 Teilen Oleinkaliseife und 25—50 Teilen Cyclohexanol

---

<sup>1)</sup> DRP. 312465.

bestehende Lösung bei beliebigem Wassergehalt ebenfalls fast beliebige Mengen Kohlenwasserstoff zu emulgieren vermag.<sup>1)</sup>

Für eine sachgemäße Herstellung aller dieser Präparate ist jedoch ein mit gut schließendem Deckel und kräftigem Rührwerk versehener Kessel notwendig, da die Seifen zunächst vielfach dick werden, und ein gleichmäßiges Durcharbeiten ohne Rührwerk kaum möglich erscheint.

## Seifenpulver und verwandte Waschmittel.

Die Fabrikation der Seifenpulver hat in den letzten Jahren einen ganz ungeahnten Aufschwung genommen, so daß es heute nur noch verhältnismäßig wenig Seifenfabriken gibt, die nicht auch Seifenpulver herstellen. Der erhöhte Verbrauch wurde in erster Linie veranlaßt durch den Erfolg der den besseren Seifenpulvern beigemischten Sauerstoffbleichmittel bzw. durch die große Reklame, die für solche „selbsttätigen Waschpulver“ gemacht wurde. Über den Wert oder Unwert solcher Seifenpulver mit und ohne Sauerstoffbleichmittel ist schon viel geschrieben worden, und die alte Streitfrage soll hier nicht weiter erörtert werden, zumal auf jeden Fall mit der Tatsache gerechnet werden muß, daß das Seifenpulver heute ein bedeutender Verbrauchsartikel ist und als Waschmittel viel und gern benutzt wird.

Die im Handel vorkommenden Seifenpulver sind sehr verschieden zusammengesetzt, insonderheit schwankt der Gehalt an Fettsäuren ganz bedeutend. Die besten Produkte, wirklich gemahlene, trockene Kernseife, enthalten bis zu 80 % Fettsäure, gute Fabrikate zwischen 40 und 30 % bei 30—35 % Soda und 25—35 % Wasser. Die geringwertigen Sorten, die unter 5 % Fettsäure enthalten, können eigentlich als Seifenpulver nicht mehr bezeichnet werden und sollten demnach auch nicht für die Wäsche, sondern lediglich zum Scheuern und Putzen Verwendung finden.

Seifenpulver können sowohl aus Neutralfett, wie auch aus Fettsäure hergestellt werden. Das Arbeiten mit Fettsäure ist jedoch bequemer und auch vorteilhafter, zumal das im Neutralfett enthaltene Glycerin für das Seifenpulver ohne jeden Wert ist. Am beliebtesten sind heute die aus Palmkernölfettsäure oder Abfallkokosöl hergestellten Sorten, weil sie leicht löslich sind und gut schäumen.

Am häufigsten aber dürfte wohl das Olein zur Seifenpulverherstellung herangezogen werden, neben dem aber oft auch recht hohe Harzzusätze mitverarbeitet werden. Beliebt sind ferner Knochenfette oder deren Fettsäuren, Palmölfettsäuren, sowie Leinöl- und Sojabohnenölfettsäuren. Da sich alle Arten von Fetten und Fettsäuren, auch gehärtete Fette, in entsprechenden Mengenverhältnissen zueinander, mehr oder weniger gut, zur Herstellung von Seifenpulvern verwenden lassen, ist es lediglich eine Preisfrage, wie man die Ansätze zusammenstellt,

<sup>1)</sup> DRP. Anm. F. 44380. IV/23 c.



insonderheit da man nur jeweils wohlfeil zu erwerbende Rohprodukte verwenden wird.

Viele Fabriken stellen ihre Seifenpulver auch durch Auflösen fertiger Kern- oder Leimseifen her, ein Verfahren, das sich bei der Verarbeitung von Fetten, die sich schlecht verseifen, in jeder Weise empfehlen dürfte.

Um gute Qualitätsseifenpulver vorzutäuschen, findet man häufig auch Erzeugnisse mit besonderen Zusätzen, wie Karagaheenmoos (isländ. Moos) Abkochungen im Handel und viele Seifenpulver enthalten auch mehr oder weniger Wasserglas, über dessen Wert als Waschmittel man sehr geteilter Ansicht ist. Während von einer Seite behauptet wird, daß es die Wäschefasern angreift, wird von anderer Seite lobend hervorgehoben, daß es die Bildung von Kalkseife wirksam verhindert. Ab und zu findet man auch parfümierte Seifenpulver im Handel, meistens Produkte mit einem wenig angenehmen Eigengeruch, der durch den Riechstoff verdeckt werden soll.

Ihren großen Erfolg verdanken die Seifenpulver im großen und ganzen aber ihrer bequemen Anwendungsform, sie lösen sich leicht in Wasser, lassen sich in jeder beliebigen Menge abteilen und bequem in Paketen aufbewahren. Da die meisten Verbraucher außerdem neben der Seife stets auch Soda zum Reinigen der Wäsche verwenden, muß der Gedanke einer fabrikmäßigen Herstellung fertiger Seifen- und Sodagemische als ein durchaus glücklicher bezeichnet werden.

### Die Herstellung der Seifenpulver.

**Reines Seifenpulver.** Ursprünglich wurden Seifenpulver durch Trocknen und Mahlen einer aus stearinhaltigen Fetten angefertigten Seife hergestellt. Man erhält so das eigentliche Seifenpulver mit 80 % Fettgehalt. Im Handel findet man solche Produkte allerdings wenig, weil sie wegen ihres hohen Preises nur selten gekauft werden. Für Spezialzwecke werden sie jedoch mitunter in größeren Posten verlangt und angefertigt. Zu ihrer Herstellung eignet sich am besten Palmöl bzw. Palmölfettsäure, gegebenenfalls mit einem Zusatz von Palmkernölfettsäure; auch gutes Knochenfett kann mitverarbeitet werden. Palmöl gibt besonders kurze Seifen, die sich trocken leicht zu Pulver zerreiben lassen; ein Zusatz von Palmkernöl ist aber stets zu empfehlen, um ein leichter schäumendes Produkt zu erhalten. Ein Ansatz von:

430 kg gebleichtem Palmöl,	} oder deren Fettsäure
86 „ Knochenfett,	
128 „ Palmkernöl,	

ergibt eine Seife, die sich gut zu einem stark schäumenden Pulver vermahlen läßt. Die Siedeweise ist die einer auf Unterlauge versottenen Kernseife. Neutralfette werden mit Ätznatronlauge von 20 bis 25° Bé verseift, während man bei der Verarbeitung von Fettsäure vorteilhaft die Karbonatverseifung anwendet. Der klare, gut abgerichtete Seifenleim wird stramm ausgesalzen, und der Kern mit Wasser so weit verschliffen, daß sich die Unterlauge klar und leicht absetzen kann. Nach



dem Schleifen wird der Kessel 12—15 Stunden gut bedeckt stehen gelassen, worauf man die Seife in kleinen Formen erkalten läßt. Sie wird dann in Riegel geschnitten und, nachdem sie genügend getrocknet ist, in einer Reibmühle gemahlen.

Zum Zerreiben einer harten Seife ohne Sodazusatz ist eine der vorbesprochenen besonders konstruierten Reibemaschinen erforderlich, da die gewöhnlichen Seifenpulvermühlen hierfür nicht verwendbar sind.

**Seifenpulver mit 10—40 % Fettsäuregehalt.** Die Herstellung von Seifenpulvern mit einem Fettsäuregehalt von 10—40 % ist sehr einfach, da es lediglich notwendig ist, einen Seifenleim mit der entsprechenden Menge kalzinierter Soda zu vermischen und das Gemisch nach dem Erkalten auf einer Mühle zu Pulver zu vermahlen. Sauerstoffbleichmittel werden gegebenenfalls erst dem fertig gemahlenen Pulver zugesetzt.

Die Fabrikation der im Handel vorkommenden Seifenpulver, Seifen- und Waschextrakte, Veilchenseifenpulver, Salmiak-Terpentin-Seifenpulver usw. ist also im Grunde genommen immer die gleiche; die Hauptunterschiede bestehen stets nur im Fettsäuregehalt und im Geruch. Werden sie aus fertiger Seife bzw. Abschnitten gewonnen, so schmilzt man das Ausgangsmaterial in Sodalösung mit Dampf oder Feuer und rührt dann die kalziierte Soda und gegebenenfalls das Wasserglas hinzu, bis die Masse gleichmäßig geworden ist. Eine erkaltete Probe der fertigen Mischung soll sich ohne starkes Schmieren zwischen den Fingern zerreiben lassen, wenn der Sodagehalt richtig getroffen ist. Im ganzen hat man es hier aber ganz in der Hand, kleinere oder größere Mengen Soda, Wasserglas oder beide zusammen zuzusetzen, je nachdem man eine bessere oder geringere Qualität anfertigen will. Die fertige Masse wird dann in flache Kästen gegeben oder direkt auf dem Fußboden ausgebreitet, um nach vollständigem Erkalten zu Pulver gemahlen zu werden.

Geht man von einem frischen Ansatz aus, so stellt man zunächst eine Leimseife her und rührt die kalziierte Soda so ein, daß eine möglichst innige Mischung erfolgt. Alsdann verfährt man genau so, als ob von fertiger Seife ausgegangen wäre. Folgende Ansätze sollen die Zusammensetzung der verschiedenen Seifenpulver-Qualitäten veranschaulichen:

**Seifenpulver mit etwa 40 % Fettsäuregehalt:**

600 kg weiße Kernseife,	400 kg Palmkernölfettsäure,
80 „ kalziierte Soda, gelöst in	200 „ Ätznatronlauge von 40° Bé,
160 „ Wasser,	160 „ Wasser,
160 „ kalziierte Soda.	240 „ kalziierte Soda.

**Seifenpulver mit etwa 33 % Fettsäuregehalt:**

333 kg weiße Kernseife,	167 kg Palmkernölfettsäure,
167 „ gelbe Kernseife,	157 „ Olein,
84 „ kalziierte Soda, gelöst in	10 „ rohes Palmöl,
200 „ Wasser,	167 „ Ätznatronlauge von 40° Bé,
216 „ kalziierte Soda.	200 „ Wasser,
	300 „ kalziierte Soda.

## Seifenpulver mit etwa 20 % Fettsäuregehalt:

300 kg gelbe Kernseife,	190 kg Olein,
150 „ kalzinierte Soda, gelöst in	10 „ rohes Palmöl,
300 „ Wasser,	100 „ Ätznatronlauge von 40° Bé,
250 „ kalzinierte Soda.	300 „ Wasser,
	400 „ kalzinierte Soda.

## Seifenpulver mit etwa 10 % Fettsäuregehalt:

150 kg Harzkernseife,	50 kg Palmkernölfettsäure,
175 „ kalzinierte Soda, gelöst in	50 „ Palmölfettsäure,
350 „ Wasser,	50 „ Ätznatronlauge von 40° Bé,
350 „ kalzinierte Soda.	350 „ Wasser,
	500 „ kalzinierte Soda.

Wenn nun auch nach dem obigen die Herstellung von Seifenpulver ziemlich einfach erscheint, so muß sie doch mit Aufmerksamkeit und Sachkenntnis ausgeführt werden, wenn ein gleichmäßig gutes Pulver entstehen soll. Wie bei der Fabrikation von Seifen ganz allgemein, so ist auch bei der Herstellung von Seifenpulver aus frischem Ansatz besonders darauf zu achten, daß einerseits die Fette vollständig verseift werden und andererseits kein nennenswerter Überschuß an Ätznatron vorhanden ist. Unverseiftes Fett ergibt schmierige Pulver und beeinträchtigt die Haltbarkeit und auch die Waschkraft. Freies Ätznatron greift nicht nur die Wäschefaser an, sondern bewirkt auch, daß die Hände der Wäscherinnen wund werden. Auch Wasserglas zeigt diese unangenehme Eigenschaft und sollte deshalb im Höchstfalle in Mengen von 4—5 % zugesetzt werden.


Ein Zusatz von Natriumperborat als Bleichmittel sollte nur bei besseren Seifenpulvern mit mehr als 30 % Fettsäuregehalt gemacht werden, weil sich das Perborat in den geringeren Sorten ziemlich schnell zersetzt und völlig unwirksam wird. Der Fettansatz soll hier im wesentlichen aus gesättigten Fettsäuren, am besten Palmkernölfettsäure bestehen, die oxydativen Einflüssen gegenüber unempfindlich sind. Die Vermischung des Perborats mit dem Seifenpulver darf nur in trockenem Zustande erfolgen, da beim Eintragen des Präparates in einen heißen Seifenleim unter Entbindung des aktiven Sauerstoffes ebenfalls Zersetzung eintritt. Auch die Lagerung der fertigen Pulver soll nur in durchaus kühlen und trockenen Räumen geschehen. Die meisten Perboratseifenpulver enthalten 10 % Perborat, da sich dies Verhältnis in der Praxis am besten bewährt hat.

Die noch immer empfohlenen Vorschriften zur Herstellung von Seifenpulver mit Kristallsoda sind als durchaus unrationell zu bezeichnen. Die Verwendung von kalzinierter Soda ist nicht nur billiger, sondern ergibt auch bei gleicher Ausbeute trockenere Pulver. Im folgenden sollen jedoch auch einige Vorschriften zur Herstellung solcher Pulver erwähnt werden, damit ein jeder in der Lage ist, vergleichende Versuche anzustellen.

**Ammoniakseifenpulver.** Über den Wert des Zusatzes von Ammoniak (Salmiak), Terpentinöl u. dgl. zu Seifenpulvern ist seinerzeit viel gestritten worden; es ist jedoch durch häufige Untersuchungen solcher Präparate endgültig festgestellt, daß ein solcher Zusatz völlig wertlos

ist, weil sich sowohl das aus den Ammonsalzen frei werdende Ammoniak als auch das Terpentinöl so leicht verflüchtigen, daß schon nach kurzer Zeit nichts mehr davon in den damit gemischten Pulvern nachzuweisen ist. Aber selbst wenn ein kleiner Prozentsatz Ammoniak oder dergleichen in dem Pulver verbliebe, wäre mit einer Erhöhung der Reinigungswirkung kaum zu rechnen, da das starke Fett- und Schmutzlösungsvermögen der stets in großem Überschuß vorhandenen Soda durch solche Zusätze kaum vermehrt werden dürfte. Viele Verbraucher halten trotzdem aber auch heute noch ein Salmiak-Terpentin-Seifenpulver für ganz besonders waschkräftig, so daß sich noch viele Produkte dieser Art im Handel befinden. Aus diesem Grunde soll auch hier die Herstellung solcher Erzeugnisse etwas eingehender besprochen werden.

Wie schon oben angedeutet, hat man vorgeschlagen, dem Seifenpulver das Ammoniak nicht als solches, sondern in gebundener Form, namentlich als Chlorammonium oder schwefelsaures Ammoniak zuzusetzen. Das Ammoniak soll dann erst frei werden bzw. zur Wirkung gelangen, wenn das Seifenpulver mit dem Waschwasser in Berührung kommt. Das bei der Hydrolyse der Seife frei werdende Alkalihydrat verbindet sich dann mit dem Chlor oder der Schwefelsäure des angewandten Ammoniaksalzes zu Alkalichlorid oder -sulfat, so daß das Ammoniakgas selbst frei wird. Außerdem setzt sich die vorhandene Soda mit dem Ammoniaksalz zu dem entsprechenden Natronsalz und dem sehr flüchtigen kohlensauren Ammoniak um, wie aus den nachfolgenden Gleichungen zu ersehen ist:



Nach dem D.R.P. 89 180 soll es vorteilhafter sein, das Seifenpulver mit einem Ammoniaksalz zu vermischen, dessen Säure ein kristallwasserhaltiges Natriumsalz bildet, wie z. B. schwefelsaures Ammoniak. Mischt man nämlich Seifenpulver mit Chlorammonium, so entsteht ein sofort wahrnehmbarer Geruch von Ammoniak, angeblich weil bei der doppelten Umsetzung von Kristallsoda und Salmiak das Kristallwasser der ersteren frei wird, da Kochsalz das Wasser nicht zu binden vermag. Es entsteht dadurch an den Berührungsstellen eine feuchte Zone, welche die Wechselwirkung so erhöht, daß wieder Wasser frei und dadurch die Umsetzung weiter beschleunigt und verstärkt wird. Verwendet man dagegen schwefelsaures Ammoniak, so findet zwar auch an den Berührungspunkten eine Ammoniakentwicklung statt, die aber bald aufhört, weil das frei werdende Kristallwasser des Natrium-

karbonats sofort von dem neu entstehenden schwefelsauren Natron aufgenommen wird. Damit ist aber die Entstehung einer feuchten Zone unmöglich, so daß eine Begünstigung der weiteren Zersetzung ausgeschlossen erscheint. Einen besonderen Erfolg hat dies Verfahren jedoch ebenfalls nicht gehabt.

Im großen und ganzen ist aber auch das Chlorammonium in Seifenpulvern haltbar, die aus einem Gemisch von gepulverter Kernseife mit trockener Ammoniaksoda bestehen. Bei guter Verpackung und trockener Aufbewahrung wird Ammoniak hier nur spurenweise entbunden, und die eigentliche Umsetzung tritt erst ein, wenn das Pulver in das warme Waschwasser geschüttet wird. Nicht verwendbar ist das Chlorammonium aber bei stark wasserhaltigen Seifenpulvern, wie sie für gewöhnlich im Handel vorkommen; hier geht die Umsetzung sehr schnell vor sich, so daß bald weder Chlorammonium noch Ammoniak oder kohlen-saures Ammoniak vorhanden sind.

Das Verfahren, dem Seifenpulver das Salmiakpulver kurz vor dem Entleeren des Kessels zuzusetzen, ist natürlich in keiner Weise zu empfehlen. Die Umsetzung tritt hier, wie man an dem entwickelten, starken Ammoniakgeruch deutlich wahrnehmen kann, sofort ein.

Eine Vorschrift für ein beliebtes Salmiak-Terpentin-Seifenpulver ist die folgende:

- 416 kg Olein oder halb Kernöl und halb Olein und etwas Palmöl,
- 333 „ Ätznatronlauge von 30° Bé,
- 208 „ kalzinierte Soda,
- 42 „ Terpentinöl,
- 5—8 „ Salmiakpulver.

Das Terpentinöl wird kurz vor Entleerung des Kessels der fertigen Masse zugesetzt, das Salmiakpulver dagegen erst dem trockenen, gemahlenen Seifenpulver zugemischt.

**Das Parfümieren der Seifenpulver.** Das Parfümieren der Seifenpulver erfolgt am besten vor dem Einfüllen in die Einzelpakete, doch muß man darauf achten, daß sich hierbei keine Klümpchen bilden. Als Parfüm kann man Safrol, Spiköl, Citronellöl, Mirbanöl, sowie verschiedene andere ätherische Öle empfehlen. Will man Veilchen-Seifenpulver anfertigen, so ist es vorteilhaft, gbleichtes Palmöl zu verwenden, das an sich schon einen veilchenähnlichen Geruch entwickelt, der auf Lager noch zunimmt. Durch Zusatz von Veilchenwurzelpulver und Moschustinktur kann man den Geruch auch verstärken und ihn auch ohne Verwendung von Palmöl erzeugen.

**Das Nässen des Seifenpulvers.** Über das Nässen des Seifenpulvers wird häufig geklagt; kommt es doch vielfach vor, daß die Pakete durch und durch naß werden. Diese Erscheinung, die bei minderwertigen Fabrikaten fast regelmäßig auftritt, wird auch bei guten Produkten durch schlechtes Lagern, einen zu hohen Gehalt an kristallisierter Soda oder anderen hygroskopischen Salzen hervorgerufen. Wird ein Seifenpulver ausschließlich aus Soda und Fett angefertigt, so muß neben der Kristallsoda stets so viel kalzinierte Soda mit verarbeitet werden, daß sich das fertige Pulver ganz trocken anfühlt. Wird es dann trocken

und kühl auf Lager gehalten, so treten die beobachteten Mängel in der Regel nicht in die Erscheinung.

**Die Herstellung von Seifenpulver mit Hilfe maschineller Einrichtungen.** Zur rationellen Herstellung von Seifenpulver in größeren Mengen ist eine entsprechende maschinelle Einrichtung unbedingt erforderlich. Schon das Mischen des Seifenleims mit der Soda erfordert Maschinenkraft, wenn ein gleichmäßiges Produkt erzielt werden soll. Von den Spezial-Maschinenfabriken sind daher verschiedene Mischapparate gebaut worden, welche diesen ihren Zweck mehr oder weniger gut erfüllen. Es sind dies entweder feststehende Kessel und Kippkessel, die mit einem starken Flügelrührwerk ausgestattet sind, oder längliche Trommeln, die entweder selbst rotieren oder eine maschinell antreibbare Mischvorrichtung enthalten. Jeder dieser Mischapparate hat seine Vorzüge und auch seine Nachteile, doch kann immerhin gesagt werden, daß sich die geschlossenen Trommeln am besten bewähren.

Zum Mahlen des erkalteten Seifenpulvers sind ebenfalls besonders konstruierte Mühlen erforderlich, die gleichfalls in den verschiedensten Ausführungen im Handel sind und nach dem Prinzip der Walzen- oder Schleudermühlen arbeiten. Die Walzenmühlen haben den Nachteil, daß das Seifenpulver nie ganz gleichmäßig ausfällt, da man stets feines und grobes Pulver nebeneinander erhält. Im Gegensatz hierzu liefern die Schleudermaschinen allerdings nach Wunsch ein gleichmäßig feines oder grobes Pulver, entwickeln aber viel Staub und verursachen viel Lärm. Für beide Arten empfiehlt es sich jedoch, einen Vorbrecher anzulegen, der die Seifenpulverbrocken entsprechend zerkleinert, ehe sie in die Mühle kommen; diese arbeitet dann viel gleichmäßiger und rationeller, wenn ihr die Brocken in gleichmäßiger Größe zugeführt werden. Bei größerer Produktion ist auch die Anlage eines Elevators zu empfehlen, durch den das fertige Pulver direkt in den Vorratsraum über den Füllmaschinen befördert wird. Zum Mischen der Seifenpulver mit Perborat, Riechstoffen u. dgl. bedient man sich in der Regel drehbarer Trommeln, die innen mit Widerständen versehen sind und eine verschließbare Klappe zum Einfüllen und Entleeren des Mischgutes besitzen. Kleinere Mengen lassen sich natürlich auch mit der Hand oder durch längeres Umschaukeln mischen.

Zum Einfüllen der fertigen Produkte in die Einzelpakete sind ebenfalls verschiedene Füllmaschinen, teils für Hand-, teils für Maschinenbetrieb, konstruiert worden, die sämtlich eine gute Leistungsfähigkeit besitzen. Bei Anschaffung derselben sind in erster Linie naturgemäß die Größe der Produktion und die räumlichen Verhältnisse in Betracht zu ziehen, ihre Verwendung ist jedoch immer zu empfehlen, sofern es sich nicht um sehr geringe Mengen handelt, deren Einfüllen in Pakete oder Beutel natürlich auch ohne Maschine von Hand aus geschehen kann.

**Seifenpulver ohne Mühle.** Kleinere Betriebe, die über eine Mühle nicht verfügen, können auch ohne diese, nach folgender Anweisung, Seifenpulver herstellen. Die dazu erforderlichen Geräte sind in jeder Seifenfabrik vorhanden und höchstens durch die Anschaffung eines Siebes zu vervollständigen.



Als Ansätze sind die folgenden empfehlenswert:

500 kg Kristallsoda,	333 kg Olein,
250 „ Kernseife,	333 „ Sodalauge von 25° Bé,
250 „ kalzinierte Soda,	333 „ kalzinierte Soda.

Man gibt zunächst die 500 kg Kristallsoda in einen kleinen Kessel und schmilzt darin die 250 kg fein zerkleinerte Seife. Dann entfernt man das Feuer und rührt die kalzinierte Soda ein. Arbeitet man mit dem zweiten Ansatz, so wird erst die Sodalauge in dem Kessel zum Sieden erhitzt und dann das Olein nach und nach dazugegeben. Ist alles gut verseift und ein schöner Seifenleim im Kessel vorhanden, so gibt man am besten sogleich etwa 25 kg kalzinierte Soda hinzu, um Klumpenbildung zu verhüten. Dann wird das Feuer entfernt und die übrige kalzinierte Soda und bisweilen ein kleiner Prozentsatz Schmierseife eingerührt, der dazu dient, das Endprodukt zarter und leichter löslich zu machen. Unterdessen hat man in einem kühlen Raume mehrere Trommelbleche ausgebreitet, auf die man den Kesselinhalt ausschüttet und in dünner Schicht ausbreitet. In kurzen Zwischenräumen wird alsdann die Masse mittels einer Schaufel gewendet und dabei möglichst durch Reiben und Stechen zerkleinert. Wenn sie nicht mehr schmiert und sich in kleine Körner zerreiben läßt, reibt man sie durch ein Sieb in einen größeren Aufnahmebehälter.

Das fertige Produkt wird, je nachdem man ein feines oder grobes Sieb benutzt, fein- oder grobkörnig ausfallen. Auf alle Fälle ist es aber vorteilhaft, das Seifenpulver zweimal durch ein Sieb zu reiben, und zwar das erste Mal durch ein grobes, das zweite Mal durch ein feines Gewebe, um auf diese Weise ein gleichmäßiges, schönes Fabrikat zu erhalten.

Nachstehend sei noch eine etwas andere Arbeitsweise zur Herstellung von Wasch- oder Seifenpulver beschrieben, bei der ebenfalls ohne Mühle gearbeitet wird. Ansätze dazu sind:

#### I.

700 kg gepulverte Kristallsoda,
175 „ Olein,
125 „ kalzinierte Soda.

#### II.

800 kg gepulverte Kristallsoda,
109 „ Olein,
91 „ kalzinierte Soda.

#### III.

700 kg gepulverte Kristallsoda,
78 „ Olein,
63 „ kalzinierte Soda,
160 „ Talk.

Man stellt zunächst zwei eiserne Kessel nebeneinander auf und gibt in den einen durch ein feines Sieb die gemahlene oder gepulverte Kristallsoda, die kalzinierte Soda und, wenn Talk als Füllung Mitverwendung finden soll, auch diesen hinzu und rührt durch. In dem anderen Kessel wird das Olein leicht angewärmt und gegebenenfalls



mit etwa 10 % rohem Palmöl gemischt, wenn man ein gelbliches Endprodukt erhalten will.

Alsdann wird dem Fett langsam ein Teil der gemischten Soda mit einem größeren Rührscheit eingerührt. Ist das Ganze teigartig geworden, kann man die übrige Soda rasch nacheinander hinzugeben, indem man gleichzeitig die Masse gut durcharbeitet. Nunmehr wird das fertige, homogene Pulver sogleich durch ein Sieb in einen größeren Holzkasten gegeben, dessen Deckel alsdann geschlossen wird. Unter lebhafter Selbsterhitzung geht nun hier der Verseifungsprozeß vor sich. Das fertige Seifenpulver kann jedoch erst nach einigen Tagen abgefüllt werden, nachdem es wieder völlig abgekühlt ist.

Die Herstellungsweise dieses Seifenpulvers ist also, wie man leicht einsehen wird, außerordentlich einfach. Man hat hauptsächlich nur darauf zu achten, daß bei dem ersten Zugeben der Soda in das Olein keine Klumpen entstehen, die sich nur schwer wieder verarbeiten lassen, und daß sich dementsprechend lediglich ein Brei bildet, der bei der weiteren Zugabe von Soda endlich eine trockene, teigartige Masse liefert.

### Waschpulver ohne Seife.

Waschpulver, die gar keinen Fettgehalt oder höchstens einen solchen von 1—4 % aufweisen, sollten nicht als Seifenpulver bezeichnet werden, denn ein wirkliches Seifenpulver soll etwa dieselben Vorteile wie die Seife selbst bieten. Vorausgesetzt, daß sein Fettsäuregehalt dem Preise entspricht, wird es vielleicht sogar noch etwas ökonomischer wirken als gleichwertige Seifen, weil die im Waschwasser stets mehr oder weniger vorhandenen Kalk-, Tonerde-, Magnesia- und Eisensalze nicht auf Kosten des wirklichen Seifengehaltes als fettsaure Salze, sondern durch die vorhandene Soda in Form von kohlensauren Salzen ausgeschieden werden. Viele der genannten Waschpulver können jedoch noch nicht einmal diesen Vorzug aufweisen, weil sie zum Teil mit zur Wäsche ganz untauglichen Salzen vermischt sind und nicht einmal den Wert der gemahlenen Soda besitzen. Teilweise enthalten sie sogar Schwerspat, Talk und andere mineralische Bestandteile, die nicht mehr als Füllungen, sondern glatt als Fälschungen zu bezeichnen sind.

Beispielsweise wurde unter dem Namen „Ammonin“ ein Waschmittel in den Handel gebracht, bei dessen Verwendung angeblich 50 % Seifenersparnis erzielt werden sollte. Es bestand aus Rückständen der Sodafabrikation und enthielt neben Kalk und Tonerdesilikat Soda und Kalziumsulfid.

Ein fast ebenso minderwertiges Produkt war das „Polysulfin“, das angeblich aus den Pentasulfiden des Kaliums und Natriums bestehen und zum Waschen sehr viel besser geeignet sein sollte als Soda usw. Nach Untersuchung von Rau<sup>1)</sup> enthielt das Polysulfin:

---

<sup>1)</sup> Seifenfabrikant 1894, S. 626.

Wasser . . . . .	33,15
Schwefel (nicht gebunden) . . . . .	0,73
Unterschwefligsaures Natron . . . . .	1,27
Chlornatrium . . . . .	5,12
Soda . . . . .	59,72
	<hr/> 99,99

war also im wesentlichen eine unreine Soda, die die ihrer guten Waschfähigkeit halber so viel gepriesenen Polysulfide überhaupt nicht enthielt.

Weiter kam unter dem Namen „Sodex“ ein Wasch- und Reinigungspulver in den Handel, das die folgende Zusammensetzung hatte<sup>1)</sup>:

Kohlensaures Natron, wasserfrei ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ) . . . . .	75,60 %
Wasser bei 105—110° C, direkt bestimmt . . . . .	24,02 „
Chlornatrium ( $\text{NaCl}$ ) . . . . .	0,40 „
In Wasser unlösliche Stoffe, Sand usw. . . . .	0,04 „

Das Fabrikat bestand also aus etwa 75 % wasserfreier Soda und etwa 25 % Wasser mit den üblichen technischen Verunreinigungen, konnte also auch keine andere Wirkung besitzen, als eine Soda mit dem gefundenen Karbonatgehalt.

Unter der Bezeichnung „Bleichsoda“ befindet sich eine ganze Anzahl von Produkten im Handel, die entweder nur aus niedriggrädiger, kalzinierter Soda oder aus Mischungen von kalzinierter Soda mit Kochsalz oder dergleichen bestehen. Es gibt darunter Produkte, welche mehr als die Hälfte für den Waschprozeß völlig wertlose Beimengungen enthalten und nur wenige Präparate, welche rationell zusammengesetzt sind und zu ihrem Werte entsprechenden Preisen gehandelt werden.

Schließlich sei noch ein Produkt erwähnt, das seiner Zeit unter der Bezeichnung „Lessive Phénix“ mit viel Reklame vertrieben wurde. Nach den Angaben einer für die Herstellung des Präparates maßgeblichen, französischen Patentschrift enthielt dasselbe neben hauptsächlich Soda und Wasserglas eine vornehmlich aus Pflanzenschleim bestehende Tangabkochung, die wohl etwas Waschkraft besitzt, bei der großen Menge Soda aber kaum zur Geltung kommen dürfte. Daß der Zusatz von Pflanzenschleim überflüssig ist, zeigt auch die folgende Vorschrift, die bei sachgemäßem Arbeiten aus

610 kg kalzinierter Soda,	} oder 200 kg Ätznatronlauge von 27° Bé,
48,5 „ kaustischer Soda,	
150 „ Wasser,	
30,5 „ hellem Harz,	
9 „ Olein,	
152 „ Wasserglas	

ein in Farbe, Aussehen und Griff der Lessive Phénix durchaus gleichwertiges Produkt ergibt.

Wenn der Lessive Phénix und allen ähnlich zusammengesetzten Waschpulvern seinerzeit eine bedeutende Reinigungskraft nachgerühmt wurde, so ist diese lediglich auf den großen Gehalt an freier Soda, Wasserglas und Ätznatron zurückzuführen; der geringe Gehalt an

<sup>1)</sup> Seifenfabrikant 1905, S. 1004.

Seife und Pflanzenschleim kommt dabei gar nicht in Betracht. Daß aber ein so zusammengestelltes Waschpulver die Wäschefaser stark angreifen muß, ist selbstverständlich, weshalb es wohl zum Reinigen der Fußböden u. dgl., aber niemals zur Wäsche verwendet werden sollte.

Namentlich während der verflossenen Kriegszeit hat infolge des gegebenen Mangels an verseifbaren Fetten und Ölen die Industrie der fettlosen Waschmittel eine unerwartet große Ausdehnung gewonnen. Wenn auch nicht verhehlt werden darf, daß unter dem Drucke der Not manche unter den angebotenen Präparaten und insonderheit diejenigen, welche als Hauptkomponente das Wasserglas verwendeten, in gewissem Sinne brauchbar waren, so ist doch zu erhoffen, daß mit der Wiederkehr normaler Verhältnisse auch diese Produkte vom Markte wieder verschwinden. Denn auch das Wasserglas besitzt keinesfalls eine Wirkung, die es geeignet erscheinen lassen könnte, die Seife im Wäschereibetriebe entbehrlich zu machen, wie aus den nachstehenden Urteilen maßgebender Fachleute hervorgeht.

So schreibt beispielsweise W. Kind<sup>1)</sup>, daß „Wäschestücke, welche wegen zu schnellen Verschleißes zur Untersuchung gelangten, einen anormal hohen Gehalt an Kalksalzen oder Kieselsäure hatten“. „Die meisten billigen Seifenpulver oder Waschpräparate enthalten geringere oder größere Mengen Wasserglas, das tatsächlich trotz gegenteiliger Behauptungen schädlich ist.“ Ferner: „Durch Wasserglas wird wohl an Seife gespart, da es die Kalk- und Magnesiaverbindungen aus dem Wasser fällt; die Behauptung jedoch, die Niederschläge seien leicht durch Spülen von der Faser zu entfernen, da die Kieselsäure das Ankleben verhüte, sind unzutreffend.“ „Bei den umfangreichen Versuchen des Verfassers ergaben die Aschenbestimmungen stets einen hohen Gehalt an Kalk und Kieselsäure und der in den Geweben gefundene Kalk war weniger an Fettsäure als an Kieselsäure gebunden.“ „Die bleichende Wirkung, welche den Silikaten zugeschrieben wird, beruht aber auf arger Selbsttäuschung; die Fasern werden nur oberflächlich durch die niedergeschlagenen Kalziumsilikate geweißt.“

Auch an anderer Stelle<sup>2)</sup> wird dem Wasserglas und seiner schädigenden Wirkung auf das Waschgut die gebührende Beachtung geschenkt, indem darauf hingewiesen wird, daß man „die Wirkung, welche das Wasserglas infolge seines Alkaligehaltes ausübt, billiger durch Soda erzielen kann, die ja auch allgemein beim Waschen verwendet wird, zumal sie die Eigenschaft besitzt, das harte Wasser durch Niederschlagen des gelösten Kalkes in weiches Wasser zu verwandeln, wodurch eine nicht unbedeutende Ersparnis an Seife erzielt wird.“ „Die ausgeschiedene Kieselsäure wirkt beim Waschen der Stoffe mechanisch gleich einem Schleifmittel auf der Oberfläche der Gespinstfaser. Namentlich leiden Woll- und Seidenstoffe hierunter bedeutend, da die so beschädigte Faser der zerstörenden Wirkung des Alkalis besonders ausgesetzt ist. Die Pflanzenfaser, also Leinen und Baumwolle, leistet

<sup>1)</sup> Seifensiederztg. 1908, S. 1439.

<sup>2)</sup> Zeitschr. d. Zentralverbandes der Dampfwäschereien Deutschlands 1908, S. 27.

dem Alkali zwar einen größeren Widerstand, aber auch sie wird gleichsam mit Kieselsäure imprägniert, und es unterliegt keinem Zweifel, daß das Gewebe beim Verbrauch einem stärkeren Verschleiß unterliegt, weil die zwischen den einzelnen Fasern abgelagerte Kieselsäure durch ihre rauhe und harte Beschaffenheit die Faser bedeutend angreift. In dem Wasser, das zum Waschen und Spülen der Wäsche gedient hat, kann man mittels des Mikroskops sehr leicht nachweisen, wie schädlich die Kieselsäure auf die Faser gewirkt hat. Nicht allein, daß man darin die so charakteristischen Fäserchen von Baumwolle und Leinen in Menge erkennt, man sieht auch ganz deutlich, wie die Oberfläche der Faser rauh und uneben ist, ein deutlicher Beweis, wie durch das Reiben beim Waschen die Faser durch die harte und rauhe Kieselsäure angegriffen wurde.“

Wenn demnach auch nicht bezweifelt werden kann, daß das Wasserglas ein relativ hohes Reinigungsvermögen besitzt, so kann auf Grund des Obigen doch nicht eindringlich genug vor seiner allzuweit gehenden Verwendung gewarnt werden. Früher oder später werden die genannten Nachteile immer in Erscheinung treten, sofern man nicht von vornherein darauf verzichtet, die als Wasch- und Reinigungsmittel an erster Stelle bewährte Seife durch billigere Surrogate zu ersetzen.

---

## Die Herstellung der Feinseifen.

Unter Feinseifen versteht man die für die Reinigung und Pflege der Haut bestimmten Seifenpräparate, die nach den verschiedenartigsten Verfahren hergestellt, in fester, weicher und auch flüssiger Form zur Anwendung kommen und meist Zusätze enthalten, die berufen sind, die Annehmlichkeiten beim Gebrauche zu erhöhen. Denn obwohl es die Hauptaufgabe der Feinseife bleibt, das mit Staub durchsetzte Hautfett zu beseitigen, die oberflächlichen Hornzellenschichten mit- samt dem ihnen anhaftenden Schmutz zu lockern und zu entfernen, so ist doch zu beachten, daß die Wirkung je nach Art und Zusammensetzung der Seife eine verschiedenartige sein kann und daß auch der einzelne Verbraucher dem Charakter seiner Haut entsprechend besondere Ansprüche an die Eigenart der von ihm bevorzugten Feinseife stellen wird. Im allgemeinen gilt hier die Regel: je fettärmer, je trockener die Haut, je dünner ihre Hornschicht, d. h. je größer ihre Zartheit, desto mildere Seife ist ihr notwendig und zuträglich. Je größer die Fettsekretion, je derber die Hornschicht, desto mehr bedarf die Haut der Seifenanwendung, desto differenter kann die Seife sein.

Im wesentlichen wird nun die Wirkung einer Seife auf die Haut von ihrer Löslichkeit in Wasser, sowie ihrem etwaigen Gehalt an freiem Alkali oder freien Fettsäuren abhängig sein. Seifen aus Kokosöl und Palmkernöl, die in Wasser weit leichter löslich sind als die Seifen aus Kernfetten, reizen auch im allgemeinen stärker als die letztgenannten, da sie tiefer in die Haut eindringen und so eine weitgehende Entfettung derselben bewirken. Überfettete Seifen, d. h. Seifen, die einen Zusatz von Lanolin (gereinigtem Wollfett) u. dgl. enthalten, wirken im allgemeinen milder als nicht überfettete, da sie einer völligen Entfettung der Haut entgegenwirken, ohne jedoch den Reinigungsprozeß selbst zu stören oder zu erschweren.

Alkalische Seifen werden für gewöhnlich stärker angreifen, als neutrale oder schwach saure Seifen, da das Alkali einen stark lösenden Einfluß auf die Horngebilde der Haut besitzt.

Je nach den gestellten Anforderungen ist man also in der Lage, Feinseifen mit den verschiedensten Wirkungsgraden herzustellen und je nach Wunsch durch den Zusatz von Farbstoffen, ätherischen Ölen und anderen Riechstoffen, durch die Beimischung von Glyzerin oder fettartigen Stoffen, wie Wollfett, Wachsalkoholen u. dgl. Erzeugnisse zu schaffen, die einem großen und verschiedenartigen Konsumentenkreise dienen können.

Die Herstellung der Feinseifen erfolgt im wesentlichen auf dreierlei Weise: 1. auf warmem Wege, 2. durch sogenannte kalte Verseifung, 3. durch Zerkleinern, Parfümieren, Färben und nachträgliches Wiederzusammenpressen eigens zu diesem Zwecke sorgfältig gearbeiteter Kernseifen, ein Vorgang, den man als „Pilieren“ bezeichnet. Die so erhaltenen pilierten Feinseifen sind äußerst haltbar und gelten daher auch als besonders wertvoll, zumal da der Parfümeur hier Gelegenheit hat, seine Kunst durch den dauernd feinen Geruch dieser Seifen zu beweisen.

Ein viertes Verfahren, durch Umschmelzen und nachfolgendes Parfümieren bzw. Färben schon fertiger Seifen Feinseifen herzustellen, hat namentlich in England früher vielfach Verwendung gefunden, dürfte aber heute als aufgegeben zu betrachten sein.

Bei der Herstellung von Feinseifen ist, wie bei jeder Seife, in erster Linie die Qualität der Fette und Laugen von entscheidendem Einfluß. Ein besonderer Wert ist aber auch auf die Eigenschaften und Eigenart der für die Parfümierung benutzten Riechstoffe zu legen und nicht minder wichtig ist es, daß die für die Färbung benutzten Farbstoffe wirklich haltbar sind und ihren Farbton in der Seife selbst beibehalten.

## Die Rohstoffe für die Feinseifenfabrikation.

### Die Fette und Laugen.

Als Hauptfette für die Feinseifenfabrikation kommen in Betracht Talg und Kokosöl und daneben mehr oder weniger Schweinefett, Palmöl, Palmkernöl, Olivenöl, Mandelöl, Erdnußöl, Kakaobutter, Rizinusöl und in England vielfach auch die besseren Harzqualitäten. Die genannten Produkte sind bereits ausführlich besprochen worden<sup>1)</sup>, sodaß hier nur einige spezielle Hinweise gebracht werden sollen.

**Talg.** Der Talg ist das wichtigste Material zur Herstellung von Grundseifen, die für pilierte Seifen und Rasierseifen Verwendung finden sollen. Die meisten deutschen Grundseifen sind aus 80—90 % Talg und 10—20 % Kokosöl oder Palmkernöl gesotten. Der Talg soll vollkommen geruchlos und schön weiß sein und zwar ist es am zweckmäßigsten, denselben schon möglichst bald nach dem Schlachten der Tiere auszuschmelzen, da das Fett auf diese Weise in größter Reinheit erhalten wird. Talg, der mit verdünnten Säuren ausgeschmolzen ist, ist jedoch für die Herstellung von Feinseifen nicht geeignet, weil er sehr schnell ranzig wird, während der mit Dampf ausgeschmolzene Talg allen Ansprüchen Rechnung trägt, wenn nach Beendigung des Schmelzens beim Ablassen dafür gesorgt wird, daß durch ein geeignetes Sieb alle festen Verunreinigungen zurückgehalten werden und das so erhaltene Fett einer nachfolgenden Läuterung unterworfen wird. Am

<sup>1)</sup> Vgl. S. 86 ff.



besten geschieht dies in der Weise, daß man den geschmolzenen Talg in einen Kessel bringt und auf je 100 kg desselben 15 kg heißes Wasser hinzufügt. Alsdann gibt man einige Kilogramm Salz hinzu und läßt längere Zeit durchsieden. Schließlich krückt man nach Entfernung des Feuers auf 100 kg Talg etwa 10 kg kaltes Wasser ein und überläßt das Ganze der Ruhe, damit sich das Fett absetzen kann.

**Kokosöl.** Zur Darstellung weißer Feinseifen verwendet man nur Ia Cochinöl, das rein weiß und möglichst neutral, im Höchstoffalle 1 bis 2 % freie Fettsäuren enthalten soll. Denn die eigentümliche Zartheit des Schnittes der feinen Mandelseifen beruht darauf, daß nach dem Zusammenrühren mit der selbstverständlich farblosen Natronlauge eine vollständige Emulsion eintritt, die bei höherem Fettsäuregehalt nicht mehr gewährleistet ist. Das Öl selbst muß den feinen, nußartigen Geruch und Geschmack reinen Kokosöls zeigen.

Für farbige Seifen, ungefüllte und gefüllte, darf das Öl und die daraus hergestellte Seife aber eine leichte Färbung besitzen, die indess nur unbedeutend sein soll, damit die durch den zugesetzten Farbstoff erzeugte Färbung nicht beeinträchtigt wird. Im allgemeinen wird bei den farbigen Kokosseifen eine Zartheit und Transparenz, wie sie von prima Mandelseife verlangt wird, nicht erwartet. Auch der Gehalt an freien Fettsäuren darf nur ein wenig höher sein, doch bleibt auch hier zu beachten, daß es bei einem Gehalt von etwa 4 % nicht mehr möglich ist, ein gleichmäßiges Verrühren der Masse zu erzielen; sie ist dick, ehe noch die letzten Mengen Natronlauge zugeworfen sind, und die schließlich erhaltene Seife zeigt Flecken, welche von der ungleichmäßigen Verteilung des Fettes, der Lauge, des Parfüms oder der Farbe herrühren. Handelt es sich um die Herstellung gefüllter Seifen, so ist schon bei einem Gehalt von 3 % freier Fettsäuren ein sachgemäßes Arbeiten sehr schwierig. Der Geruch des Öles muß nicht die Feinheit besitzen, die die zu den prima weißen Seifen dienenden Öle haben sollen; doch darf er keinesfalls ein kratzender, unangenehmer sein.

Gelbliches Kokosöl (Koprahöl) dient vornehmlich zur Herstellung gefüllter Seifen auf warmem Wege, die eine Ausbeute von mehr als 250 % ergeben sollen. Es darf eine Färbung besitzen, die im Verhältnis zu der der vorher erwähnten Sorten eine intensive genannt werden kann, die aber nicht so stark sein darf, daß die daraus gewonnenen Seifen mißfarbig werden. Auch der Gehalt an freien Fettsäuren ist bei dieser Ware kein Hindernis, da sich auch Öle, die 12—14 % freie Fettsäuren enthalten, ohne Schwierigkeit verarbeiten lassen. Der Geruch kann ein schwach ranziger sein; die aus dem Öl hergestellte und parfümierte Seife darf jedoch nicht unangenehm riechen.

Die Bestimmung der freien Fettsäure geschieht, wie schon eingangs ausgeführt wurde<sup>1)</sup>, in folgender Weise: In einem Siedekölbchen von etwa 250 ccm Inhalt werden 100 ccm reiner Alkohol von 95—96 % mit einem Tropfen alkoholischer Phenolphthaleinlösung versetzt. Hierzu wird tropfenweise so lange Normal-Natronlauge

<sup>1)</sup> Vgl. S. 83.

zugegeben, bis eine deutliche Rosafärbung eingetreten ist. Da der Spiritus aus der Luft Kohlensäure absorbiert, so ist hierzu meist etwas mehr als ein Tropfen erforderlich. Der Alkohol wird zum Sieden erwärmt und 10 ccm geschmolzenes Kokosöl aus einer Pipette zugesetzt. Die Pipette wird dadurch vollständig entleert, daß sie zweimal mit Alkohol vollgesogen und ausgeblasen wird. Das Öl löst sich im Alkohol vollständig oder fast vollständig auf, und hierzu wird tropfenweise so lange Normal-Natronlauge zugegeben, bis die anfangs vorhandene Rotfärbung wieder eintritt. 1 ccm Natronlauge entspricht dann 2,2 % freier Fettsäure.

**Mandelöl.** Es ist bereits darauf hingewiesen worden, daß sich das Mandelöl auf kaltem Wege verseifen läßt<sup>1)</sup>. Zweckmäßigerweise befolgt man hierbei die folgende Vorschrift: Nachdem das Öl sorgfältig geläutert, d. h. mit etwas schwacher Lauge verseift und dann mit Salzlösung von 20° Bé abgesalzen ist, werden 100 Teile Öl mit 34 Teilen Natronlauge und 17 Teilen Kalilauge von 38° Bé bei 25° C unter flottem Rühren gemischt. Man rührt eine Stunde tüchtig durch, läßt dann stehen und rührt stündlich einige Minuten. Nach zwölf Stunden ist die Seife noch nicht gußfähig. Man läßt daher den Kessel im warmen Raume ruhig stehen und rührt nach einigen Stunden wieder fleißig durch. Die Seife wird alsbald dick und kann geformt werden. Die Verseifung tritt nach weiteren 48 Stunden ein, und nach wiederum 36—48 Stunden ist die Seife hart. Sie kann bei der Herstellung kosmetischer Präparate die Marseiller Seife vollständig ersetzen, löst sich in gleichen Teilen destillierten Wassers zu einem schönen, klaren Leim auf und ist beim Gebrauch als Feinseife der Haut sehr zuträglich. Eine wirkliche Verwendung hat sie indessen nur selten gefunden, da der hohe Preis des Mandelöls auch schon in Vorkriegszeiten eine Herstellung in größerem Maßstabe nicht gestattete.

**Gereinigtes Wollfett.** Das wasserfreie, gereinigte Wollfett, gewöhnlich als *Adeps lanae* bezeichnet, bildet eine hellgelbe, salbenartige Masse von schwachem Geruche, die bei ungefähr 40° C schmilzt. Es ist in Äther, Azeton, Benzol und Petroläther leicht löslich, in Wasser so gut wie unlöslich, in Alkohol schwer löslich, indem 1 Teil erst in etwa 75 Teilen Alkohol von 90 % zur Lösung zu bringen ist. Das gereinigte Wollfett ist imstande, die zwei- bis dreifache Menge seines Gewichts an Wasser aufzunehmen und damit eine Masse zu bilden, die immer noch Salbenkonsistenz besitzt. Es wird von der tierischen Haut resorbiert und vermittelt seinerseits die Resorption der ihm einverleibten Arzneistoffe. Von wässriger Kalilauge wird es so gut wie gar nicht verseift; die vollständige Verseifung gelingt erst mit alkoholischer Kalilauge oder mit konzentriert wässrigen Laugen unter Druck. Das Wollfett hat daher auch wenig Neigung zum Ranzigwerden, wodurch es sich von den Glyzerinfetten wesentlich unterscheidet.

Das wasserhaltige Wollfett, gewöhnlich als *Lanolin* bezeichnet, bildet eine weiße, feste, geruchlose, salbenartige, etwas zähe Masse,

<sup>1)</sup> Vgl. S. 121.

die beim Erwärmen im Wasserbade schmilzt und sich in eine wässerige und eine auf dieser schwimmende, ölige Schicht scheidet. Das Lanolin ist imstande, noch mehr als sein gleiches Gewicht Wasser aufzunehmen, ohne seine salbenartige Beschaffenheit zu verlieren. Ebenso können ihm mit Leichtigkeit Fette, fette Öle, Glyzerin usw. beigemischt werden.

Beim Einkauf von wasserfreiem, gereinigtem Wollfett hat man darauf zu achten, daß es von hellgelber Farbe und fast geruchlos ist. Der Schmelzpunkt soll  $40^{\circ}\text{C}$  nicht übersteigen. Werden 2 g Wollfett in 10 ccm neutralem Äther gelöst, so soll diese Lösung nach Zusatz von 2 Tropfen Phenolphthaleinlösung farblos bleiben. Werden 2—3 g Adeps lanae oder Lanolin in einem Kölbchen mit 10 ccm reiner 30 %iger Natronlauge erwärmt, so dürfen die entweichenden Dämpfe rotes Lackmuspapier nicht blau färben. — Werden 10 g gereinigtes Wollfett auf dem Wasserbade mit 50 g destilliertem Wasser erwärmt, so muß sich das geschmolzene Fett klar auf der Oberfläche absetzen. Unreines Wollfett gibt hierbei eine schaumige, sich nicht klärende Masse. Die wässerige Schicht darf beim Eindampfen kein Glyzerin zurücklassen. — 10 Teile wasserhaltiges Wollfett dürfen beim Erwärmen bis zum konstanten Gewicht nicht mehr als 3 Teile am Gewicht verlieren, entsprechend einem zulässigen Wassergehalt von 30 %.

In der Feinseifenfabrikation findet das gereinigte Wollfett hauptsächlich als Überfettungsmittel Verwendung. Wie schon oben gesagt, kann nämlich eine empfindliche Haut selbst beim Gebrauch neutraler Seifen spröde und sogar wund werden, da sich das von der Haut abgesonderte Fett mit der Seife beim Waschen emulgiert und vom Wasser mit hinweggespült wird. Ist nun die Hauttätigkeit gering und die Erneuerung des Fettes spärlich, so fehlt der Haut das zur Erhaltung der Geschmeidigkeit nötige Fett, sie wird spröde und brüchig. Auf einen Vorschlag Unnas hin überfettet man daher die für die Hautpflege bestimmten Seifen und verwendet dafür das gereinigte Wollfett, das im Gegensatz zu den Glyzeriden nicht ranzig wird und sich kaum durch anders geartete Stoffe ersetzen läßt. Denn andere Zusätze, wie beispielsweise Vaseline und Mineralöle emulgieren nur schwer mit Wasser und werden auch von der Haut nicht wie animalische oder vegetabilische Fette resorbiert, eine Eigenschaft, die gerade das gereinigte Wollfett als in ganz besonderer Weise bevorzugt erscheinen läßt.

Für pilierte Seifen empfiehlt es sich, das wasserfreie, gereinigte Wollfett zuvor mit dem gleichen Gewicht Wasser, eventuell Rosen- oder Orangenwasser, zu verrühren, bis sich ein gleichmäßiger, hellgelber Brei gebildet hat. Wird dieser den stark ausgetrockneten Seifenspänen zugesetzt, so macht er die Walzseife geschmeidig und bewirkt, daß das fertige Produkt weder Fettperlen noch Streifen zeigt, eine Erscheinung, die man häufig beobachtet, wenn Adeps lanae unvermischt zur Anwendung kommt.

**Die Laugen.** Über die Laugen zur Feinseifenfabrikation ist wenig zu bemerken. Es kommt natürlich hierbei vor allem darauf an, daß

man reine Materialien verarbeitet und sorgfältig darauf achtet, daß der am Boden der Laugenreservoirs sich absetzende Schlamm nicht mit der Lauge abgezogen wird. Die Natronlauge bereitet man aus 128—130 %igem Ätznatron und erforderlich werdende Kalilauge durch Verdünnung von 50grädiger Ätzkalilauge.

### Das Färben der Feinseifen.

Obwohl es für den Waschprozeß völlig gleichgültig ist, ob die angewandte Seife farblos oder gefärbt ist, und obwohl namentlich die bei besonders intensiven, vornehmlich braunen Farbstoffen häufig beobachtete Färbung des Waschwassers Ursache zu Beschwerden des Publikums gibt, ist die Sitte, die Seife zu färben, eine so allgemein eingeführte, daß der Fabrikant es für seine Aufgabe ansehen muß, den angegebenen Nachteil tunlichst zu vermeiden und dem Schönheitsgefühl so weit als möglich entgegenzukommen.

Das Färben mit mineralischen, in Wasser unlöslichen Farbstoffen erfordert einen Zusatz von  $\frac{1}{2}$ , 1 und mehr Prozent. Diese erheblichen Zusätze wirken oft ungünstig auf die Qualität der Seife ein, trüben das Waschwasser und beschmutzen unter Umständen das Handtuch. Man ist deshalb mehr und mehr zur Verwendung der wesentlich farbkraftigeren und leuchtenderen, leicht löslichen Anilinfarbstoffe übergegangen. Man erhält damit stets gleichmäßige Färbungen, sowohl beim Färben der fertigen Seife auf der Piliemaschine, als auch beim Färben vor der Verseifung, während die Mineralfarben bei letzterer Färbeweise leicht ungleichmäßige Färbungen ergeben.

Allerdings hat die Anwendung der Anilinfarbstoffe den Nachteil, daß die Seife, dem Sonnenlicht oder dem diffusen Tageslicht ausgesetzt, bei längerer Lagerung nach und nach die Farbe verändert und verliert. Indess pflegen diejenigen Seifen, die etwa unverpackt in Schaufenstern der Wirkung der Sonne ausgesetzt werden, ohnehin nicht zu den besten zu gehören, und der Schaden läßt sich leichter ertragen, als das so häufig eintretende Verbleichen der Farben von Geweben, die im Schaufenster nicht nur die Augen der Vorübergehenden, sondern auch die Strahlen der Sonne auf sich ziehen.

Die Menge wasserlöslicher Farbstoffe, die auf 100 kg Seife anzuwenden sind, schwankt entsprechend der Natur des Farbstoffes und der beabsichtigten Intensität zwischen 0,10 und 80 g. So geringe Mengen abzuwiegen, ist indes den meisten Fabriken lästig, und es empfiehlt sich daher, eine größere Menge des Farbstoffs in Lösung zu bringen und bestimmte Mengen dieser Lösung während des Rührens der Seifenmasse zuzusetzen. Geht man immer von klaren, durchsichtigen Lösungen aus, so kann man sicher sein, auch stets klar und gleichmäßig gefärbte Seifen zu erhalten. Eine wesentliche Bedingung hierfür ist aber, daß die Farbstoffe rein angewandt werden oder daß nur solche Mittel zur Abschwächung der Farbstoffe benutzt werden, die, ohne die Löslichkeit zu beeinträchtigen, auch ihrerseits in Wasser ohne Rückstand löslich sind.

Verschiedene Fabriken haben seit Jahrzehnten nahezu ein Monopol auf Lieferung von Seifenfarben und sind den Wünschen der Abnehmer auf das beste durch Zusammenstellung aller möglichen Mischungen entgegengekommen. Andererseits hat das Bestreben, soviel als möglich an dieser Ware zu verdienen, dazu geführt, daß reine Farbstoffe mit dem Zehnfachen ihres Gewichtes und noch mehr an Dextrin, Stärkemehl und anderem beschwert wurden. Es ist dann allerdings recht bequem, statt 1 g 10 g Farbstoff abwiegen zu können; jedoch entsteht regelmäßig durch Filtrieren oder Absetzenlassen ein Verlust, und wenn letzteres nicht sorgfältig geschieht, so verursachen kleine ungelöste Dextrinkörner, welche noch Reste von Farbstoff einschließen, leicht eine streifige oder sonst unregelmäßige Färbung der Seife.

Die am häufigsten für Seifen gebrauchten Farben sind rot, bzw. rosa und gelb, sowie die zwischen beiden liegenden Nüancen orange, chamois, lachsrot und andere. Alle diese Nüancen lassen sich durch Vermischung zweier Farben herstellen, nämlich des Rhodamins und des Fluoreszeins.

Das Rhodamin ist ein Kondensationsprodukt aus Phtalsäure und Dimethylmetamidophenol. Das rotbraune Pulver löst sich mit Leichtigkeit in dem 100fachen Gewichte reinen Wassers; aber auch konzentriertere Lösungen können hergestellt werden, wenn man dem Wasser etwa 10 % Alkohol zusetzt. Auf 100 kg Seife wird 1 g Rhodamin angewandt. Die Färbung ist bei Kokosseifen ein schönes blauschichtiges Rot. Bei pilierten Seifen, welche im allgemeinen schwächer gefärbt werden als die Kokosseifen, genügt  $\frac{1}{2}$  g auf 100 kg Seife.

Das Fluoreszein ist ein Kondensationsprodukt aus Phtalsäure und Resorzin. Es ist in 10 Teilen Wasser leicht löslich, und die Lösung besitzt eine ungemein starke Fluoreszenz, die bei vielmillionfacher Verdünnung noch außerordentlich deutlich ist. Diese Fluoreszenz läßt sich in der gefärbten, undurchsichtigen Seife nicht wahrnehmen, wohl aber bei transparenter Seife; für diese Seifen ist Fluoreszein nicht zu verwenden. 100 kg Seife erfordern 5 g Fluoreszein zu einer satten, zitronengelben Färbung.

Bereitet man sich nun zwei Lösungen, von denen die eine in 10 Liter Wasser 100 g Rhodamin, die andere in 10 Liter Wasser 500 g Fluoreszein enthält, so wird man zum Färben von 100 kg Seife jedesmal 100 ccm der Farbstofflösung anwenden. Werden Nüancen gewünscht, die zwischen gelb und rot liegen, so lassen sich durch Vermischen beider Lösungen leicht die verlangten Kombinationen herstellen. Ein schönes Lachsrot z. B. erhält man aus 80 ccm roter und 20 ccm gelber Lösung, ein leuchtendes Orange aus 50 ccm roter und 50 ccm gelber Lösung, ein sogenanntes Hausseifengelb aus 90 ccm gelber und 10 ccm roter Lösung. Diese Mischungen können auch im Vorrat hergestellt werden. Wenn hierbei durch Reaktion zwischen beiden Farbstoffen ein Niederschlag entsteht, so genügen wenige Kubikzentimeter Natronlauge, den Niederschlag wieder aufzulösen.



Ein für Feinseifen sehr geeigneter Farbstoff ist auch das Metanilgelb, eine Verbindung aus Diazobenzolmetasulfosäure und Diphenylamin. Der Farbstoff ist etwas schwerer löslich als die vorher angeführten und gibt namentlich mit Kalksalzen unlösliche Niederschläge. Zum Auflösen wird deshalb am besten destilliertes Wasser genommen. Da der Farbstoff nicht fluoresziert, ist er besonders für transparente Seifen geeignet, die für je 100 kg  $\frac{1}{2}$ —1 g Farbstoff benötigen. Die gleiche Menge ergibt in Kokosseifen ein sattes, leuchtendes Gelb. Wird eine kräftigere Färbung gewünscht, so können bis zu 4 g auf 100 kg Seife angewandt werden.

Andere gelbe Farbstoffe, welche mehr oder weniger röter im Ton sind, sind Chinagelb R, Säuregelb AT und Orange extra von Leopold Cassella & Co., Frankfurt a. M.

Von roten Farbstoffen werden empfohlen: Eosin, Erythrosin und Bläulichrosa N (Cassella). Namentlich letzteres gibt intensive, bläulich-rosa Töne, welche an Schönheit und Lebhaftigkeit das Rhodamin noch übertreffen. Von den Azofarbstoffen werden Echtröt, Scharlach, Brillantponceau 4R (Cassella) und Seifenrot BL (Cassella) empfohlen.

Der einzige grüne Farbstoff, der einheitlich ist und sich für Seife eignet, ist das Echtlichtgrün der Firma Cassella & Co., von der Badischen Anilin- und Sodafabrik in Ludwigshafen als Seifengrün bezeichnet. Als Natriumsalz einer Eisenverbindung der Nitrosanaphtholsulfosäure löst er sich leicht in 10 Teilen Wasser, doch empfiehlt es sich, eine Lösung herzustellen, welche in 10 Liter Wasser 400 g Echtlichtgrün und 100 g Fluoreszein enthält. Von dieser Lösung werden auf 100 kg Seife wiederum 100 ccm angewandt.

Der Farbstoff ist gegen einen Überschuß von Alkali namentlich in der Wärme empfindlich und wird dadurch zum Teil zerstört. Es ist daher ratsam, dasselbe bei Schmelzseifen erst nach erfolgter Verseifung zuzusetzen.

Ein brauner Farbstoff, der einheitlich ist und sich zum Färben von Seife eignet, ist bisher leider nicht bekannt. Die braune Färbung, welche freilich am besten überhaupt vermieden werden sollte, wird entweder durch Mineralfarben — Umbra oder Terra di Siena oder Mischungen beider — bewirkt, die während der Verseifung dem Fette zugesetzt werden, oder es werden Mischungen von orange oder gelbroten Farbstoffen mit blauen Farbstoffen angewandt. Die meisten braunen Farbstoffe freilich verändern ihre Farbe in Berührung mit Lauge; doch lassen sich leidlich gute Farben nach folgender Vorschrift erhalten:

1. 40 g Naphtolorange oder Orange extra, 10 g Echtblau, wasserlöslich;

2. 20 g Naphtolorange, 3 g Methylblau (Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a. M.).

Die Mischungen werden unter Zusatz von etwas Natronlauge in etwa einem Liter heißen Wassers gelöst, sofern sie nicht in fertiger Lösung von den verschiedenen Farbenfabriken im Handel bezogen werden. Allseitig bewährt haben sich Seifenbraun M, Neues Seifenbraun und Schokoladenbraun 9929 von Cassella.



Während es bisher schwer hielt, mit Anilinfarben ein brauchbares und haltbares Lila zu erhalten, und man sich mit Mischungen von Ultramarin und Rhodamin behelfen mußte, haben sich neuerdings zwei Lilafarbstoffe ebenfalls von Cassella, nämlich Fliederviolett R und Fliederviolett 1225 vorzüglich eingeführt. Dieselben sind hervorragend licht- und alkaliecht und ermöglichen die Herstellung jedes gewünschten, violetten Tones.

Wenn aus besonderen Gründen das Färben mit Anilinfarben vermieden und zu den früher gebrauchten Mineralfarben zurückgegriffen werden soll, so ist wohl keine der technisch hergestellten Farben ausgeschlossen. Zu empfehlen sind: Kadmiumgelb, die verschiedenen Terra di Siena, Chromgrün und Zinkgrün, Ultramarin und Zinnober. Mehrere Fabriken, von denen namentlich die Farbenfabrik Oker (Saltzer & Voigt) in Oker a. Harz, die Farbenfabrik von Wilhelm Braun in Quedlinburg und die Farbwerke von Friedrich & Carl Hessel, A.-G. in Nerchau bei Leipzig genannt werden sollen, liefern diese Mineralfarben als Spezialität.

Anilinfarben sind neben den oben genannten auch von folgenden Fabriken zu beziehen: Aktien-Gesellschaft für Anilinfabrikation in Berlin, Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. in Leverkusen bei Köln a. Rh., Kalle & Co. in Biebrich a. Rh.

### Die Riechstoffe für die Parfümierung der Feinseifen.

Die Riechstoffe, deren sich der Parfümeur bedient, stammen zum großen Teile aus dem Pflanzenreich, nur wenige aus dem Tierreich, eine nicht unbedeutende Anzahl wird künstlich erzeugt.

Von Produkten des Tierreichs finden zum Parfümieren von Feinseifen nur noch Moschus, Ambra und Zibeth Verwendung.

Bei den Pflanzen rühren die Gerüche von flüchtigen Körpern her, die mit dem Namen flüchtige oder ätherische Öle bezeichnet werden. Sie sind im Pflanzenreiche weit verbreitet, besonders sind die Phanerogamen Träger derselben. Ihr Vorkommen ist nicht auf bestimmte Organe beschränkt; sie finden sich vielmehr in allen Pflanzenteilen, in den Blättern, Blüten, Früchten, im Holz, im Bast, in der Rinde und in der Wurzel; doch sind bei jeder Pflanze immer einzelne Organe die besonders ölführenden. Einzelne ätherische Öle finden sich in den Pflanzen nicht fertig gebildet vor, sondern entstehen erst durch Spaltung anderer Verbindungen, wie das Bittermandelöl aus dem Amygdalin.

Aus der Stärke des Geruchs einer Pflanze läßt sich kein Schluß auf die Menge des vorhandenen ätherischen Öls ziehen. Manche verhältnismäßig stark riechende Pflanze enthält äußerst wenig ätherisches Öl, während andere von vergleichungsweise schwachem Geruch große Mengen Öl liefern. Von den einzelnen Pflanzenfamilien sind die Labiaten, Umbelliferen und Kruziferen am reichsten an ätherischen Ölen.

Die Blumen strömen in allen Klimaten Duft aus, am reichlichsten in den heißen Gegenden, während die Blumen der kälteren Regionen die zartesten Gerüche verbreiten. Obgleich mehrere der kostbarsten Parfüms aus Ostindien, Ceylon, Mexiko und Peru kommen, so ist doch Mitteleuropa die eigentliche Pflanzstätte für den Parfümeur. Grasse, Cannes und Nizza sind die Hauptplätze für die Gewinnung von Riechstoffen für die Parfümeriefabrikation. Dank der geographischen Lage dieser Orte hat der Züchter auf verhältnismäßig engem Raume verschiedene Klimate zu seiner Verfügung, geeignet, die Pflanzen zu ihrer höchsten Vollkommenheit zu bringen. Die *Acacia farnesiana* wächst am Meeresstrand, ohne daß man Frost zu fürchten braucht, der in einer Nacht die ganze Ernte zerstören könnte, während am Fuße der Alpen, am Mont Esterel, das Veilchen viel lieblicher duftet als in den heißen Lagen, wo der Ölbaum und die Tuberose zur vollen Blüte gelangen. England behauptet seine Überlegenheit in Lavendel und Pfefferminz. Die ätherischen Öle, die aus den in Mitcham und Hitchin gezogenen Pflanzen gewonnen werden, haben einen erheblich höheren Preis als die anderwärts gewonnenen Öle gleicher Gattung, nur die Zartheit ihres Parfüms rechtfertigt ihre Bevorzugung. Cannes eignet sich für Rosen, Akazien, Jasmin und Neroli, während man in Nîmes sein Hauptaugenmerk auf Thymian, Rosmarin, Eppich und Lavendel richtet; Nizza ist dagegen berühmt durch seine Veilchen. Sizilien liefert uns die Zitrone und Orange, Italien Iris und Bergamotte.

### Ätherische Öle.

**Eigenschaften und Zusammensetzung.** Die ätherischen Öle sind teils flüssig (eigentliche ätherische Öle), teils fest (Kampferarten), teils Lösungen fester Verbindungen in flüssigen. In letzterem Falle scheidet sich bei geringerem oder stärkerem Abkühlen, in einzelnen Fällen auch bei Zimmertemperatur, der feste Teil als Stearopten aus dem flüssigbleibenden oder Elaeopten ab. Die Stearoptene haben keine einheitliche Zusammensetzung; sie sind teils paraffinartige Körper, teils höhere Glieder der Fettsäurereihe, wie Laurinsäure, Myristinsäure, Palmitinsäure, teils aromatische oder hydroaromatische Verbindungen.

Der Siedepunkt der ätherischen Öle liegt weit höher, als der des Wassers; sie gehen aber, wenn sie mit Wasser erhitzt werden, mit den Dämpfen desselben über. Soweit sie flüssig sind, verursachen sie auf Papier Fettflecke, die sich von den durch die fetten Öle hervorgebrachten dadurch unterscheiden, daß sie bei gewöhnlicher Temperatur allmählich, bei gelindem Erwärmen rasch wieder verschwinden, weil die ätherischen Öle verdampfen. Sie sind leicht löslich in Alkohol, Äther, Chloroform, Schwefelkohlenstoff und mit den Fetten und fetten Ölen in jedem Verhältnis mischbar. Durch die Löslichkeit in Alkohol unterscheiden sie sich von den meisten fetten Ölen. In Wasser sind die ätherischen Öle nur sehr wenig löslich, sie erteilen aber demselben ihren Geruch und Geschmack. Frisch dargestellt sind viele ätherische Öle farblos, diese

werden aber bald gelb; einige sind aber auch frisch durch eine bestimmte Farbe ausgezeichnet. Sie sind viel leichter entzündbar als die fetten Öle und brennen mit stark rußender Flamme. Sie zeigen fast alle ein großes Bestreben, aus der Luft Sauerstoff aufzunehmen und zu verharzen. Lichteinfluß befördert diesen Prozeß. Ihr spezifisches Gewicht ist meist geringer, doch bei einzelnen auch höher als das des destillierten Wassers, es wechselt zwischen 0,696 und 1,188. Bei der leichten Veränderlichkeit vieler ätherischer Öle zeigt das spezifische Gewicht derselben Öle häufig nicht unbedeutende Abweichungen, je nachdem die Veränderungen mehr oder weniger weit gegangen sind.

In ihrer elementaren Zusammensetzung weisen die ätherischen Öle keine große Mannigfaltigkeit auf. Sie enthalten alle die Elemente Kohlenstoff und Wasserstoff, zu denen bei den meisten noch Sauerstoff in größerer oder geringerer Menge kommt; seltener finden sich Stickstoff und Schwefel oder beide zugleich. Einheitliche chemische Verbindungen sind die ätherischen Öle nicht, sondern Gemische von Körpern, welche den verschiedensten Verbindungsklassen angehören. Auch besitzt dasselbe Öl nicht immer die gleiche Zusammensetzung, und die aus verschiedenen Organen derselben Pflanze gewonnenen Öle weisen Unterschiede im Geruch und in der Zusammensetzung auf. Wenn man die ätherischen Öle dennoch unter einem Sammelnamen zusammenfaßt, so geschieht es, weil sie verschiedene physikalische Eigenschaften gemeinsam haben und zum großen Teil in fast gleicher Weise gewonnen werden.

Die in ätherischen Ölen vorkommenden Verbindungen gehören teils den aliphatischen, teils den aromatischen und hydroaromatischen Verbindungen an und verteilen sich auf eine große Anzahl Körperklassen. Von einzelnen Verbindungen sind die geringsten Mengen noch durch den Geruch wahrnehmbar, während andere Bestandteile so nicht zu konstatieren sind. So ist Ionon noch in großer Verdünnung wahrnehmbar. Häufig riechen die ätherischen Öle in Konzentration anders als in Verdünnung, ein Umstand, der wahrscheinlich seinen Grund darin hat, daß bestimmte Nerven, die für die Geruchswahrnehmung nötig sind, durch die konzentrierten ätherischen Öle abgestumpft werden.

Eine große Verbreitung besitzen die Kohlenwasserstoffe, besonders die von der Formel  $C_{10}H_{16}$ . Diese Kohlenwasserstoffe, Terpene genannt, zeichnen sich weder durch besonderen Geschmack oder Geruch aus, noch bedingen sie die Eigentümlichkeit eines Öles. Bei der Destillation eines solchen Öles, z. B. des Zitronenöles, geht dieser Kohlenwasserstoff (Limonen) zuerst über und kann daher leicht von den die Eigentümlichkeit des Zitronenöles bedingenden und bei höherer Temperatur destillierenden Bestandteilen getrennt werden. Den spezifischen Charakter eines Öles bedingt gewöhnlich der Sauerstoff enthaltende Bestandteil. Fabrikanten ätherischer Öle haben daher mehrere den Zwecken der Parfümerie und der Herstellung von Genußmitteln dienende ätherische Öle von dem wertlosen Terpenbestandteile zu

befreien und sie gleichsam in konzentrierter Form zu erhalten gesucht. Carvol ist z. B. das von Carven (Terpen) befreite Kümmelöl. Diese konzentrierten Öle vertreten daher ein Mehrfaches des gewöhnlichen ätherischen Öls. In den Preislisten findet man diese Öle als terpenfreie, extrastarke, nicht trübende, patentierte, konzentrierte oder höchstkonzentrierte Öle oder Essenzen bezeichnet.

Die in den verschiedensten Ölen vorkommenden Terpene sind sämtlich Verbindungen von der Zusammensetzung  $C_{10}H_{16}$  oder Polymere derselben,  $C_{15}H_{24}$ ,  $C_{20}H_{32}$  usw. Da diese Terpene in ihren Eigenschaften, Geruch, spezifischem Gewicht, Siedepunkt, gewisse Abweichungen zeigen, so hat man früher fast so viele einzelne Terpene, wie es ätherische Öle gibt, unterschieden; ihre Zahl hat sich aber inzwischen verringert, indem besonders durch die Arbeiten von Wallach die Identität mehrerer, bis dahin für verschieden gehaltener Terpene festgestellt worden ist.

Als Begleiter der Kohlenwasserstoffe hat man Alkohole, Aldehyde, Säuren, Ester, Ketone, Phenole, Phenoläther, Laktone und Oxyde, ferner noch Sulfide, Nitrile und Senföle gefunden.

In den letzten 25 Jahren ist außerordentlich viel zur Erforschung der ätherischen Öle geschehen; aber es bleibt noch viel zu tun übrig. Mit Recht sagt Semmler<sup>1)</sup>, daß die Technik, z. B. die Parfümerie, das allergrößte Interesse an der weiteren Entwicklung der Kenntnis der ätherischen Öle hat; denn erst, wenn wir die sämtlichen Eigenschaften der einzelnen Bestandteile nach allen Richtungen hin, nach der physikalischen und chemischen Seite, beherrschen, werden wir imstande sein, das Molekül auf anderem Wege herzustellen.

**Gewinnung.** Zur Gewinnung der Riechstoffe benutzt man je nach ihrer Natur und je nach der Menge, in welcher sie in den Pflanzen enthalten sind, verschiedene Methoden, und zwar die Pressung, die Destillation, die Extraktion, die Mazeration und die Absorption.

Das Pressen wird ausschließlich beim Zitronen-, Pomeranzen-, Bergamott- und Limettöl ausgeführt, da die Destillation wegen der Empfindlichkeit dieser Öle minderwertige Produkte liefert. Während zur Gewinnung von Bergamottöl, z. T. auch von Limettöl eine Maschine Verwendung findet, geschieht das Auspressen bei Zitronen- und Pomeranzenöl mit der Hand, indem die vom Fruchtfleisch befreite Schale unter fortwährendem Drehen gegen einen Schwamm gepreßt wird, wobei die Ölzellen platzen und ihren Inhalt an den Schwamm abgeben, der ab und zu ausgedrückt wird, sobald er genug Öl aufgenommen hat. Die so erhaltenen ätherischen Öle sind noch mit wässerigen und schleimigen Teilen verunreinigt. Um sie hiervon zu befreien, läßt man sie eine Zeitlang ruhig stehen, bis sich die wässerigen und schleimigen Teile abgesetzt haben, gießt dann die flüchtigen Öle vom Bodensatz ab und filtriert sie schließlich noch.

<sup>1)</sup> Die ätherischen Öle nach ihren chemischen Bestandteilen. (Leipzig 1906) Bd. 1, S. 313.

Obgleich die ätherischen Öle bei einer höheren Temperatur als das Wasser sieden, so gehen sie doch, wie schon erwähnt, mit den Wasserdämpfen über. Man destilliert daher die Pflanzenteile entweder so, daß man sie mit Wasser in die Blase bringt und dieses dann durch direktes Feuer bzw. gespannten Dampf zum Sieden erhitzt (Wasserdestillation), oder daß man sie allein in die Blase gibt und dann Wasserdampf auf sie einwirken läßt (trockne Dampfdestillation).

Die Heizung mit offenem Feuer ist auf Kleinbetriebe und ambulante Destillationen beschränkt, in modernen Fabriken tritt an dessen Stelle stets gespannter Dampf. Aus verschiedenen Gründen, u. a. um ein Anbrennen des Destillationsmaterials zu verhüten, befindet sich im unteren Teil der Blase ein Siebboden, auf den die Pflanzen zu liegen kommen und unterhalb dessen der Dampf in die Blase eintritt.

Zum Auffangen der ätherischen Öle bei der Destillation bedient man sich, wenn sie leichter sind als Wasser, der sogenannten Florentiner Flaschen. Es gibt davon mehrere Formen, die alle denselben Zweck verfolgen, nämlich zwei Flüssigkeiten von verschiedenem spezifischen Gewicht voneinander zu trennen. Am häufigsten ist die in Fig. 118 abgebildete Form. Nahe am Boden steigt eine gebogene Röhre bis ungefähr zu  $\frac{2}{3}$  der Vorlage. Das leichtere Öl sammelt sich über dem Wasser, während letzteres in dem Maße aus der Öffnung der Röhre ausfließt, wie bei der Destillation Flüssigkeit geliefert wird. Öle, welche schwerer als Wasser sind, werden in Vorlagen aufgefangen, deren Abflußöffnung wenig unterhalb der Einlauföffnung sich befindet, wie in Fig. 119.

Fig. 118. Flasche zur Trennung von Flüssigkeiten von verschiedenen spezifischen Gewichten.

Die den Vorlagen entnommenen Öle enthalten noch etwas Wasser, Schmutz usw., weshalb man sie einige Zeit ruhig stehen läßt, damit sich diese Stoffe abscheiden. Die Trennung erfolgt schließlich entweder durch einfaches Abgießen, besonders wenn man es mit größeren Mengen Öl zu tun hat, oder aber mit Hilfe eines Scheidetrichters, dessen Einrichtung aus der Fig. 120 zu ersehen ist.

Mit der in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts in überraschender Weise emporgekommenen gesamten Parfümerieindustrie gewannen der Verbrauch und der Handel der ätherischen Öle unvorhergesehenen Umfang und Bedeutung. Dies führte zu wesentlichen Verbesserungen in den Fabrikationsmethoden und zur Konstruktion von Destillierapparaten größter Dimensionen für Massenproduktion bei gleichzeitiger Verbilligung der Herstellungskosten und Verbesserung der Qualität der Produkte. Von diesen Destillierapparaten haben einige das gewaltige Inhaltsvolumen von 30 000—60 000 Liter. Dieser Größe entsprechen auch die Konstruktion und Betriebsweise solcher Kolosse, sowie die Vorrichtung für deren Füllung und Entleerung, für

die möglichst schnelle und hinreichende Kondensation der Dämpfe und vor allem auch deren Leistungsfähigkeit.

Die Destillation wird zur Gewinnung der meisten ätherischen Öle angewandt; doch ist diese Methode zur Abscheidung der Wohlgerüche mancher Blüten, und zwar gerade der zartesten und lieblichsten, nicht ausführbar, da solche Blüten teils zu wenig Öl enthalten, teils das daraus destillierte Öl an Feinheit des Geruchs verliert, weil bei der Destillation durch die hohe Temperatur des Wasserdampfes empfindliche Riechstoffe zerstört werden. Hier wendet man deshalb andere Verfahren an, und zwar unterscheidet man zwischen Extraktion, Mazeration und Absorption.

Zur Extraktion der ätherischen Öle benutzt man verschiedene Lösungsmittel, wie Äther, Schwefelkohlenstoff usw. Am besten eignet




Fig. 119. Standglas zur Trennung von Flüssigkeiten von verschiedenen spezifischen Gewichten.

Fig. 120. Scheidetrichter zur Trennung von Flüssigkeiten von verschiedenen spezifischen Gewichten.

sich dazu sorgfältig rektifizierter Petroläther, der schon bei etwa 50° C vollkommen flüchtig ist und bei genügender Reinigung einen nicht unangenehmen Geruch besitzt. Das Blütenmaterial bleibt in luftdicht verschließbaren Behältern von etwa 500 Litern Fassungsvermögen 6—8 Stunden mit dem Petroläther in Berührung. Jede Blütenfüllung wird gewöhnlich dreimal extrahiert. Von den Petrolätherauszügen wird der Petroläther zunächst bei Atmosphärendruck und dann, zur Schonung des Riechstoffes, im Vakuum abdestilliert. Das zurückbleibende Blütenextrakt führt den Namen „konkretes Öl“ (Essence concrète). Es enthält außer dem ätherischen Öl erhebliche Mengen von Pflanzenwachs, ferner Farbstoff usw. Das ätherische Öl wird dem Blütenextrakt mittelst starken Alkohols entzogen. Die erhaltenen alkoholischen Auszüge heißen Blütenextraits (Extraits aux fleurs) und die nach Entfernung des Alkohols verbleibenden, reinen Öle „Quintessenzen“. Auf die beschriebene Art werden folgende Blüten verarbeitet: Veilchen, Rosen, Orangenblüten, Jasmin, Tuberosen,



Jonquillen, Cassie und Reseda, zuweilen auch Nelken, Maiglöckchen, Heliotrop, Flieder, Levkojen, Narzissen und Mimosen.

Die Mazeration oder Infusion wird ausgeführt, indem man die Blüten mit sehr sorgfältig gereinigtem, geschmolzenem Schweinefett und Rindsfett oder mit warmem Olivenöl digeriert. Man bringt die Mischung von Blüten und Fett in einem Topfe in ein Dampfbad, worin man das Fett eine Temperatur von ungefähr  $65^{\circ}\text{C}$  annehmen läßt. Man läßt die Blüten 12—48 Stunden in diesem warmen Fett, ersetzt sie dann durch neue und fährt damit fort, bis das Fett die gewünschte Parfümstärke hat. Die auf diese Weise gewonnenen parfümierten festen Fette heißen in Frankreich „Pommades“, die parfümierten Öle „Huiles antiques“.

Die Mazeration wird angewandt bei den Blüten der Orange (*Citrus aurantium*), der Akazie (*Acacia farnesiana*), des Veilchens (*Viola odorata*), der Reseda (*Reseda odorata*), der Rose (*Rosa damascena*, *R. centifolia*) u. a.

Die Absorption (Enfleurage) kommt vorzugsweise in Anwendung bei den Blüten des Jasmins (*Jasminum grandiflorum*), der Tuberose (*Polianthes tuberosa*), der Jonquille (*Narcissus Jonquilla*), des Maiglöckchens (*Convallaria majalis*) und der Reseda (*Reseda odorata*). Man benutzt dabei sogenannte Châssis, d. h. Holzrahmen von etwa 5 cm Höhe und 50—80 cm im Quadrat, die in ihrer Mitte eine Glasplatte tragen. Diese wird beiderseits mit einer etwa 3 mm hohen Fettschicht bestrichen, wobei man ringsherum einen ungefähr 4 cm breiten Rand läßt. Dann werden die Blüten aufgestreut und die Rahmen mannshoch aufeinandergestellt, so daß die Blüten sich überall in einer Art Kammer zwischen zwei Fettschichten befinden, die die Duftstoffe aufnehmen. Nach Verlauf von 1—2 Tagen entfernt man die Blüten und ersetzt sie durch frische; wird dies 25—30 mal wiederholt, so sind die Fette mit Duft gesättigt.

Vereinzelt tritt an die Stelle des Fettes ein flüssiges Öl. In diesem Falle sind die Glasplatten der Châssis durch Drahtgitter ersetzt. Darauf legt man ein Stück dicken Baumwollenzuges, das mit dem Öl getränkt ist, bestreut es mit Blüten und verfährt dann weiter wie oben beschrieben; der Stoff wird schließlich ausgepreßt und das Öl filtriert.

Die fertigen Produkte führen ebenfalls die Bezeichnung „Pommades“ bzw. „Huile antique, Huile parfumée, Huile française“. Die ätherischen Öle werden daraus in ähnlicher Weise abgeschieden wie bei den konkreten Ölen (s. o.).

Manche Blüten geben bei der Mazeration und Extraktion ganz ungenügenden Ertrag, während nach dem Enfleurageverfahren sehr befriedigende Resultate erzielt werden. Auf diesen Umstand machte zuerst Passy<sup>1)</sup> aufmerksam und gab für das verschiedene Verhalten der einzelnen Blütenarten folgende Erklärung: „Die Blüten teilen sich in zwei Kategorien, von denen die eine, zu denen die Rosen und Orangen gehören, ihren Duftstoff fertig enthält. Bei der anderen, zu der z. B.

<sup>1)</sup> Compt. rend. 124 (1897), S. 783.

Jasmin und Tuberosen zu rechnen sind, ist kein ätherisches Öl oder nur unbedeutende Mengen davon fertig gebildet vorhanden. Diese produzieren aber fortwährend Riechstoffe durch die Lebenstätigkeit der Zelle. Tötet man nun die Blüten durch Petroläther oder warmes Fett, so hört natürlich die an den Lebensprozeß gebundene Bildung von ätherischem Öl auf. Legt man die abgeschnittene Blume auf Fett, so lebt sie noch eine ganze Weile weiter und entsendet Düfte in die Luft, aus der sie dann während des Enfleurageprozesses von dem Fett absorbiert werden.“

Bei der experimentellen Nachprüfung dieser Hypothese kam Hesse<sup>1)</sup> zu dem überraschenden Resultat, daß bei Jasmin die Ausbeute an ätherischem Öl bei der Enfleurage zehnmal so groß ist wie bei der Extraktion mit flüchtigen Lösungsmitteln. Bei den Tuberosen ist das Verhältnis noch günstiger. Aus diesen wertvollen Untersuchungen geht hervor, daß sich der Riechstoff bei Jasmin und Tuberose während der Enfleurage stets von neuem bildet und von dem Fett absorbiert wird. Es ergibt sich hieraus die Überlegenheit der Enfleurage gegenüber dem Extraktionsverfahren für einzelne Blütensorten. Bei anderen Blüten trifft dies nicht zu. So lieferten nach Hesse und Zeitschel 1000 kg Orangeblüten bei der Enfleurage rund 100, bei der Mazeration 400 und bei der Destillation mit Wasserdampf 1200 g Öl, von denen etwa 400 g in das Wasser übergehen<sup>2)</sup>.

Die französischen Blumenpomaden spielen noch eine große Rolle in der Parfümerie, obwohl sich nicht leugnen läßt, daß ihnen mancher Mangel anhaftet. Das mit den Blumen mazerierte oder mit den Blumen bestreute Fett nimmt die Blumengerüche nur unvollkommen auf und liefert bei der Auswaschung mit Alkohol Extraits, die im Geruch die Frische der Blume nicht in genügendem Maße wiedergeben. Die Pomadenauswaschungen leiden an einem fetten Geruch, der durch darin enthaltene Fetteile bedingt wird. Die Annahme, daß man imstande sei, die Waschungen durch Ausfrieren von den Fetteilen zu befreien, ist eine irrige; denn es bleiben trotz Anwendung sehr tiefer Temperaturen Teile des Fettes in Alkohol gelöst, die dem Geruch schaden und die Haltbarkeit des Extraits beeinträchtigen.

Die Blumenpomaden werden von den französischen Fabrikanten, je nach ihrer Qualität, mit verschiedenen Nummern belegt. Es gibt drei Qualitäten, die von einzelnen Fabrikanten als Nr. 6, Nr. 18 und Nr. 30, von anderen als Nr. 12, Nr. 24 und Nr. 36 bezeichnet werden, so daß also Nr. 6 und Nr. 12, Nr. 18 und Nr. 24, sowie Nr. 30 und Nr. 36 einander entsprechen. Die Pomaden Nr. 6 oder Nr. 12 eignen sich nicht zur Extraitfabrikation, da sie nur wenig wirklichen Blumenauszug enthalten und meist Mischungen sind, denen mit ätherischen Ölen nachgeholfen ist. Sie werden fast ausschließlich als Haarpomaden benutzt, wozu sie sich auch ganz gut eignen. Nr. 18 bzw. Nr. 24 ist diejenige Qualität, welche der Parfümeur im allgemeinen zu wein-

<sup>1)</sup> Ber. d. chem. Ges. 34 (1901), S. 293 und 2928, 36 (1903), S. 1465.

<sup>2)</sup> Gildemeister und Hoffmann, Die ätherischen Öle, 2. Aufl., Bd. 1, S. 260 (Leipzig 1910).

geistigen Auszügen verwendet. Nr. 30 bzw. Nr. 36 ist die stärkste Blumenpomade und dementsprechend auch die teuerste; sie wird nur von wenigen deutschen Parfümeuren, welche Abnehmer für feinste Extraits d'Odeur haben, verarbeitet.

Diese Blumenpomaden haben frisch hergestellt noch nicht den feinen Duft der betreffenden Blume, erst etwa 6 Monate nach der Fabrikation ist das Aroma vollständig entwickelt und die Pomade somit reif für unsere Zwecke.

**Aufbewahrung.** Als Aufbewahrungsort der Blumenpomaden dient ein kühler und trockener Keller. Die Büchsen, worin die Pomaden aufbewahrt werden, müssen gut verschlossen sein. So sorgfältig aufbewahrte Blumenpomade hält sich etwa 5 Jahre, ausgenommen die beiden Sorten Jasmin und Tuberose, welche nur etwa 2 Jahre haltbar sind.

Bei der Aufbewahrung von ätherischen Ölen muß man diese vor allem vor Licht und Luft, welche ihre größten Feinde sind, schützen. Das Licht färbt die meisten Öle dunkler, während einige, z. B. Zitronenöl, durch den Einfluß des Lichtes farblos werden. Die meisten ätherischen Öle nehmen, wie schon erwähnt, mit Begierde Sauerstoff aus der Luft auf und verbinden sich damit chemisch. Die dünnflüssigen Öle werden sichtbar dickflüssiger und das Produkt der Oxydation ist ein harzartiger Körper. Diesen Vorgang bezeichnet man gewöhnlich als Verharzen. Einige ätherische Öle, welche Aldehyde enthalten, gehen unter Sauerstoffaufnahme in Säuren über, z. B. bildet sich im Zimtöl Zimtsäure, im Bittermandelöl Benzoesäure.

Um sowohl eine Verdunstung, wie auch die soeben angeführte Einwirkung der Luft zu verhüten, eine Einwirkung, die besonders durch das Tageslicht begünstigt wird, bewahrt man die ätherischen Öle an einem schattigen Orte in nicht zu großen, möglichst gefüllten, gläsernen, gut verschlossenen Flaschen auf. Die Flaschen sind vor jeder Füllung sorgfältig zu reinigen und zu trocknen, auch muß man vermeiden, neues Öl mit einem alten Reste zu vermischen.

**Prüfung.** Die ätherischen Öle werden vielfach verfälscht. Die Verfälschungen bestehen hauptsächlich in Vermischung eines teuren Öles mit einem billigeren, ferner in Zusatz von Weingeist, fettem Öl, künstlichen Estern u. dgl. m.

In der Erkennung von Verfälschungen sind, dank der Entwicklung der Terpenchemie in den letzten 20 Jahren, große Fortschritte zu verzeichnen. Man ist heute imstande, bei einer nicht geringen Anzahl ätherischer Öle, auf Grund der Kenntnis ihrer Zusammensetzung, nicht nur die verfälschten von reinen zu unterscheiden, sondern auch ihre Qualität zu beurteilen. Dies geschieht durch Ermittlung des wesentlichsten oder wichtigsten Bestandteiles. Man bestimmt bei Lavendelöl, Bergamottöl, Petitgrainöl und anderen den Gehalt an Estern, bei Thymianöl, Nelkenöl, Bayöl und Spanisch-Hopfenöl den Gehalt an Phenol, bei Cassiaöl und Lemongrasöl die Menge des Aldehyds. Beim Sandelholzöl zeigt die Analyse, wieviel Santalol, beim Palmarosaöl, wieviel Geraniol das Öl enthält.

Bei einer zweiten Klasse von Ölen, deren Zusammensetzung ebenfalls genügend bekannt ist, ist eine Qualitäts- oder Gehaltsbestimmung noch nicht möglich. Es liegt dies teils daran, daß der Wert nicht durch einen Bestandteil, sondern durch das Zusammenwirken mehrerer bedingt wird, teils an der Unvollkommenheit der chemischen Untersuchungsmethoden. Man ist bei diesen Ölen in der Regel auf die Feststellung der normalen Beschaffenheit und das Fehlen häufig gebrauchter Verfälschungsmittel beschränkt. Solche Öle sind Zitronenöl, Pomeranzenöl, Rosmarinöl und Spiköl, die man besonders auf Terpentinöl zu untersuchen pflegt.

Die unvollständige Kenntnis der Zusammensetzung und die Mangelhaftigkeit der Prüfungsmethoden lassen bei vielen Ölen heute noch keine auf rationeller chemischer Grundlage beruhenden Untersuchungen zu. Die ganze Prüfung besteht bei solchen Ölen in der Ermittlung der physikalischen Konstanten. Da bei allen häufiger gebrauchten Ölen durch jahrelange Beobachtungen für das spezifische Gewicht, das Drehungsvermögen, die Löslichkeit usw. Durchschnitts- und Grenzzahlen festgestellt sind, so machen Abweichungen von diesen den Untersucher auf Verfälschungen aufmerksam. Das physikalische Verhalten ist überhaupt sehr geeignet, fremde Zusätze schnell anzuzeigen; deshalb sollte bei der Untersuchung ätherischer Öle stets mit der Feststellung der physikalischen Eigenschaften begonnen werden. Hierauf wendet man die speziellen Methoden, die Verseifung, Azetylierung, Aldehyd- und Phenolbestimmung an und prüft endlich, wenn es angezeigt erscheint, auf Terpentinöl, fettes Öl, Alkohol oder Petroleum.

Selbstverständlich muß, wenn die praktische Verwertung eines Öles in Frage kommt, gleichzeitig mit der physikalischen und chemischen Untersuchung die Prüfung des Geruchs und Geschmacks erfolgen, da gerade wegen dieser Eigenschaften die ätherischen Öle in der Parfümerie, der Feinseifenfabrikation, der Likörfabrikation usw. Verwendung finden.

Sehr wünschenswert ist es, eine Probe echten, tadellosen Öles zum Vergleich zu haben. Man bringt je einige Tropfen des echten und des zu prüfenden Öles auf Streifen von Filtrierpapier und vergleicht sie, indem man abwechselnd an beiden riecht. Diese Riechprobe wiederholt man, nachdem der größte Teil des Öles sich verflüchtigt hat, und kann auf diese Weise sowohl leichtflüchtige wie schwerflüchtige fremde Zusätze erkennen. Schlecht destillierte (mit Brenz- oder Blasengeruch behaftete) oder nachlässig aufbewahrte, sonst aber unverfälschte Öle sind meist nur durch den Geruch, seltener durch die anderen Untersuchungsweisen als solche zu erkennen.

Das spezifische Gewicht ist wegen seiner leichten Bestimmbarkeit die bei den ätherischen Ölen am häufigsten ermittelte und deshalb am besten gekannte Eigenschaft. Da von den gebräuchlichsten Ölen die zulässigen Maximal- und Minimalzahlen feststehen, so gehört die Bestimmung des spezifischen Gewichts zu den wichtigsten und dabei bequemsten Untersuchungen. Das spezifische Gewicht eines Öles ist aber innerhalb gewisser Grenzen veränderlich und außer vom Alter

auch von der Gewinnungsart, sowie von der Herkunft und dem Reifezustand des verarbeiteten Pflanzenmaterials abhängig. Die Größe der Schwankungen ist bei den einzelnen Ölen so verschieden, daß sich darüber keine allgemeinen Regeln aufstellen lassen. Die Bestimmung des spezifischen Gewichts wird zweckmäßig mit der Mohr-Westphalschen Senkwage ausgeführt, da die mit diesem Instrument erzielte Genauigkeit bei richtiger Handhabung hinreichend ist. Man nimmt die Bestimmung am besten bei einer Temperatur von  $15^{\circ}\text{C}$  vor, nur bei Ölen, welche bei dieser Temperatur zu dickflüssig oder ganz oder teilweise erstarrt sind, bei einem entsprechend höheren Wärme-grade.

Das optische Drehungsvermögen ist für die meisten Öle eine sehr charakteristische Eigenschaft und seine Bestimmung daher von Bedeutung. Besonders geeignet dazu ist der Halbschatten-Polarisationsapparat nach Lippich<sup>1)</sup>. Läßt die dunkle Farbe eines Öles die Beobachtung im 100 mm langen Rohre, das man gewöhnlich benutzt, nicht zu, so verwendet man ein solches von 50 oder 20 mm Länge.

Man bezeichnet mit  $\alpha_D$  den im 100 mm-Rohr bei Natriumlicht direkt abgelesenen Drehungswinkel, mit  $(\alpha)_D$  das nach der Formel  $(\alpha)_D = \frac{\alpha}{l \cdot d}$  berechnete spezifische Drehungsvermögen. Hierbei bedeutet

$l$  die Rohrlänge in Dezimetern und  $d$  das spezifische Gewicht der Flüssigkeit. Im allgemeinen ist es nicht nötig, eine bestimmte Temperatur innezuhalten; nur bei einzelnen Ölen, wie Zitronen- und Pomeranzenöl führt man die Bestimmung bei  $+20^{\circ}\text{C}$  aus.

Zur Prüfung der ätherischen Öle ist auch die Bestimmung des Brechungsindex empfohlen worden; da die Brechungskoeffizienten der die ätherischen Öle zusammensetzenden Bestandteile im großen und ganzen aber nur wenig voneinander verschieden sind, so ist ihre Bestimmung zum Nachweis von Verfälschungen weit weniger geeignet als andere Prüfungsweisen.

Bei einigen ätherischen Ölen gibt der Erstarrungspunkt einen guten Anhalt für die Beurteilung der Qualität. Seine Bestimmung erfolgt im Laboratorium von Schimmel & Co. mit Hilfe des in Fig. 121 abgebildeten Apparates. Das Batterieglas A dient zur Aufnahme der Kühlflüssigkeit oder des Kältegemisches. Das in dem Metalldeckel hängende Glasrohr B bildet einen Luftmantel um das Gefrierrohr C und verhindert das vorzeitige Erstarren des zu prüfenden Öles. Das Gefrierrohr C ist oben weiter und wird an der Stelle enger, wo es auf dem Rande des Rohres B aufliegt. Zur Fixierung von C sind im Rohre B, etwa 5 cm unter seinem oberen Ende, drei nach innen gerichtete Glaseinstülpungen angebracht. Das in halbe Grade eingeteilte Thermometer wird von einer Metallscheibe durch drei Federn, in denen es sich leicht verschieben läßt, festgehalten.

<sup>1)</sup> Wegen Handhabung des Polarisationsapparats sei auf das Werk von H. Landolt, Das optische Drehungsvermögen organischer Substanzen, 2. Aufl. (Braunschweig 1898), verwiesen.

Zur Ausführung der Bestimmung füllt man das Batterieglas, je nach dem gewünschten Grade der Abkühlung, mit kaltem Wasser und Eisstückchen oder auch nur mit zerkleinertem Eis; nur ausnahmsweise ist eine aus Eis und Kochsalz hergestellte Kältemischung nötig. Dann gießt man in das Gefrierrohr so viel von dem zu untersuchenden Öle, daß es etwa 5 cm hoch darin steht, und bringt das Thermometer, das an keiner Stelle die Wand berühren darf, in die Flüssigkeit. Während des Abkühlens ist das unterkühlte Öl vor Erschütterungen, die ein vorzeitiges Erstarren<sup>1)</sup> hervorbringen würden, zu schützen. Ist das Thermometer etwa 5° unter dem Erstarrungspunkt, also bei Anis- und Sternanisöl auf 12 bzw. 10° C gesunken, so sucht man durch Reiben und Kratzen mit dem Thermometer an der Gefäßwand die Kristallisation einzuleiten. Sollte dies auf diese Weise nicht gelingen, so bringt man ein Kriställchen von erstarrtem Öl oder etwas festes Anethol in die Flüssigkeit, worauf das Erstarren unter starker Wärmeentwicklung vor sich geht. Das Festwerden beschleunigt man durch fortwährendes Rühren mit dem Thermometer, dessen Quecksilberfaden schnell steigt und endlich ein Maximum erreicht, das man als den Erstarrungspunkt des Öles bezeichnet.

Da die ätherischen Öle Gemenge verschiedenen siedender Substanzen sind, so kann von dem Siedepunkt eines ätherischen Öls, wie das häufig geschieht, streng genommen nicht gesprochen werden. Man redet daher richtiger von einer Siedetemperatur und bezeichnet damit das Temperaturintervall, innerhalb dessen das Öl bei der einmaligen Destillation aus einem gewöhnlichen Siedekölbchen (Fig. 122) ohne Fraktionierung übergeht. Man benutzt Thermometer mit verkürzter Skala, deren Quecksilberfaden sich ganz im Dampf befindet.

Die von verschiedenen Beobachtern gemachten Angaben über die innerhalb bestimmter Grade überdestillierenden Mengen desselben Öles stimmen selten überein, weil die Resultate nicht nur durch die Form des Siedekolbens, sondern auch durch die Destillationsgeschwindigkeit und den Barometerstand stark beeinflusst werden. Deshalb ist es notwendig, bei der Untersuchung von gewissen Fraktionen einzelner Öle Kölbchen von bestimmten Dimensionen zu benutzen und eine be-

Fig. 121. Apparat zur Bestimmung des Erstarrungspunktes einiger ätherischer Öle.

<sup>1)</sup> Ein zu frühes Erstarren findet häufig dann statt, wenn das Öl nicht ganz klar filtriert ist, da suspendierte Staubpartikel die Veranlassung dazu geben können.



stimmte Destillationsgeschwindigkeit einzuhalten. Zur Prüfung von Zitronenöl, Rosmarinöl und Spiköl werden von Schimmel & Co. Ladenburgsche Kölbchen in der in Fig. 123 angegebenen Größe angewandt. Bei den genannten Ölen destilliert man von 50 ccm 5 ccm in der Weise über, daß in der Sekunde etwa 1 Tropfen fällt, und prüft das Destillat im Polarisationsapparat.

Sollen aus einem Öl einzelne Bestandteile isoliert werden, so muß die fraktionierte Destillation häufig wiederholt werden. Es empfiehlt sich, zur Vermeidung von Zersetzungen, oberhalb 200 °C siedende Anteile im Vakuum zu fraktionieren. Ester enthaltende Öle sind vor dem Fraktionieren zu verseifen, da die beim Sieden sich leicht ab-



Fig. 122.

Siedekölbchen zur Bestimmung der Siedetemperatur ätherischer Öle.

Fig. 123.

spaltenden Säuren die Fraktionierung stören und verändernd auf die Bestandteile der Öle einwirken können.

Während sich alle ätherischen Öle in starkem Alkohol leicht lösen, ist nur ein Teil in verdünntem Alkohol vollständig löslich. Für letztere Öle wird diese Eigenschaft zu einem praktischen und schnellen Prüfungsmittel. Das schwerlösliche Terpentingöl ist z. B. dadurch in den in 70 %igem Alkohol löslichen Ölen nachweisbar. Die Löslichkeitsbestimmung ist sehr einfach. Man bringt in ein graduiertes Zylinderrohr (Fig. 124)  $\frac{1}{2}$ —1 ccm des zu prüfenden Öles und setzt von dem Alkohol in kleinen Portionen so lange unter kräftigem Umschütteln hinzu, bis Lösung erfolgt. Löst sich ein unter normalen Verhältnissen lösliches Öl nicht, so kann man manchmal aus der Art der Trübung und der Ausscheidung des nicht löslichen Teiles Schlüsse

auf die Verfälschung ziehen. Petroleum schwimmt auf dem 70 %igen Alkohol, während fettes Öl sich in Tropfen am Boden absetzt.

Beim Mischen einiger Öle mit Petroläther, Paraffinöl oder Schwefelkohlenstoff wird bisweilen eine Trübung beobachtet und fälschlich für eine unvollständige Lösung angesehen, während sie durch den geringen Wassergehalt, den die Öle von ihrer Darstellung her besitzen, veranlaßt wird. Je sauerstoffreicher ein Öl ist, um so stärker trübt es sich mit Petroläther. Die Trübung tritt nicht ein, wenn man das Öl vorher mit wasserfreiem Natriumsulfat vollständig trocknet. Eine Ausnahme macht Zimtaldehyd, der in Petroläther und in Paraffinöl so gut wie unlöslich ist. Daher lösen sich auch Cassiaöl und Ceylon-Zimtöl darin nur unvollständig.

Auf chemischem Wege ist die rationelle Prüfung eines ätherischen Öles nur dann möglich, wenn seine Zusammensetzung oder doch wenigstens seine Hauptbestandteile bekannt sind. Die chemische Untersuchung muß möglichst darauf gerichtet sein, die als wertvoll erkannten Komponenten zu isolieren und quantitativ zu bestimmen. Dies hat man früher nicht berücksichtigt und vor allem nicht bedacht, daß sich Untersuchungsmethoden, welche, wie die Hüblsche Jodadditionsmethode und die Maumenésche Schwefelsäureprobe, bei den fetten Ölen gute Resultate liefern, nicht ohne weiteres auf die ätherischen Öle übertragen lassen. Auch die vielfach empfohlenen Farbreaktionen die darin bestehen, daß beim Zusammenbringen von irgendeinem chemischen Agens, meist Schwefelsäure oder Salpetersäure, mit einem ätherischen Öle eine Färbung hervorgerufen wird, sind im allgemeinen als unbrauchbar zu bezeichnen. Praktische Bedeutung haben von chemischen Methoden die Verseifung, die Azetylierung, die Aldehydbestimmung, die Phenolbestimmung und die Ermittlung der Methylzahl erlangt.

Durch die wissenschaftliche Untersuchung ist festgestellt, daß die ätherischen Öle vielfach esterartige Verbindungen enthalten, deren Komponenten Alkohole, gewöhnlich von der Zusammensetzung  $C_{10}H_{18}O$  oder  $C_{10}H_{20}O$ , einerseits und Säureradikale der Fettsäurereihe andererseits sind. Die fast ausnahmslos wohlriechenden Ester sind als die wichtigsten Bestandteile der ätherischen Öle zu betrachten. Ihre quantitative Bestimmung ist für die Beurteilung der Öle immer wertvoll, selbst dann, wenn die Ester für den Geruch nur von untergeordneter Bedeutung sind; viel wichtiger aber und geradezu die einzige rationelle Methode zur Qualitätsprüfung ist die Bestimmung der Ester in den Fällen, wo sie die Träger des charakteristischen Geruchs sind, wie beim Bergamottöl und beim Lavendelöl. Ihre Bestimmung erfolgt nach der Methode der quantitativen Verseifung, wie sie in der




Fig. 124. Zylinderrohr zur Löslichkeitsbestimmung ätherischer Öle in Alkohol oder einem anderen Lösungsmittel.

Analyse der Fette schon lange angewandt wird. Ihre Anwendung auf die ätherischen Öle ist zuerst von A. Kremel<sup>1)</sup> empfohlen worden. Er unterscheidet Säurezahl (S.-Z.), Esterzahl (E.-Z.) und Verseifungszahl (V.-Z.)<sup>2)</sup>. Da die ätherischen Öle meist nur sehr wenig freie Säure enthalten, so kann man die Säurezahl im allgemeinen vernachlässigen; nur alte, zum Teil verdorbene Öle pflegen etwas höhere Säurezahlen aufzuweisen.

Zur Verseifung wird in einem 100 ccm haltenden Kölbchen (Fig. 125) etwa 2 g Öl auf 0,01 g genau abgewogen, mit ungefähr der doppelten Menge säurefreien, starken Alkohols verdünnt und etwa vorhandene Säure nach Zusatz einiger Tropfen alkoholischer Phenolphthaleinlösung (1 : 100) vorsichtig mit Halbnormal-Kalilauge neutralisiert, wozu bei den meisten Ölen nur wenige Tropfen Lauge erforderlich sind. Auf diese Weise erhält man die Säurezahl. Dann setzt man weiter 10 bis 20 ccm, bei sehr hohem Estergehalt auch noch mehr, alkoholische Halbnormal-Kalilauge zu und erhitzt das Kölbchen mit aufgesetztem Kühlrohr eine halbe bis eine Stunde auf dem Dampfbade, verdünnt nach dem Erkalten den Kolbeninhalt mit etwa 50 ccm Wasser und titriert den Überschuß von Lauge mit Halbnormal-Schwefelsäure zurück.

Die Säure- bzw. Esterzahl ergibt sich aus der Formel

$$\left. \begin{array}{l} \text{S.-Z.} \\ \text{E.-Z.} \end{array} \right\} = \frac{28 \cdot a}{s},$$

worin  $a$  die Anzahl der verbrauchten ccm alkoholischer Halbnormal-Kalilauge und  $s$  die angewandte Ölmenge in Gramm bedeutet.

Um aus der gefundenen Esterzahl den Gehalt eines Öles an Linalyl-, Geranyl- oder Bornylazetat ( $\text{C}_{10}\text{H}_{17}\text{OCH}_3\text{CO}$ , Mol.-Gew. 196) zu berechnen, wendet man die Gleichung an:

$$\frac{196 \cdot \text{V.-Z.}}{560} = \text{Proz. Ester.}$$

Bei den Essigestern von Alkoholen der Formel  $\text{C}_{10}\text{H}_{19}\text{OCH}_3\text{CO}$  (Mol.-Gew. 198), wie Menthol und Citronellol, ist der Estergehalt in Prozenten ausgedrückt =

$$\frac{198 \cdot \text{V.-Z.}}{560}$$

Um den Gehalt an Alkoholen  $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}$  (Mol.-Gew. 154),  $\text{C}_{10}\text{H}_{20}\text{O}$  (Mol.-Gew. 156) und  $\text{C}_{15}\text{H}_{24}\text{O}$  (Mol.-Gew. 220) zu finden, dienen die Formeln:

$$\frac{154 \cdot \text{V.-Z.}}{560}, \quad \frac{156 \cdot \text{V.-Z.}}{560} \quad \text{und} \quad \frac{220 \cdot \text{V.-Z.}}{560}$$

Erwähnt sei noch, daß in allen Ölen, die Aldehyde enthalten, die Esterbestimmung durch Verseifung nicht ausgeführt werden kann,

<sup>1)</sup> Pharm. Zentralbl. 1888, S. 482 u. 555; 1889, S. 133.

<sup>2)</sup> Vgl. S. 83.

da dabei ein durch die Zersetzung der Aldehyde bedingter, mit der Dauer der Einwirkung steigender Verbrauch von Alkali stattfindet, der aber keine Auskunft über die Menge der zerstörten Aldehyde gibt. Auch Phenole wirken störend und müssen deshalb vor der Verseifung durch Ausschütteln des Öles mit 3—5% iger, wässriger Lauge entfernt werden.

Viele ätherische Öle enthalten als wichtige Bestandteile Alkohole der Formel  $C_{10}H_{18}O$ ,  $C_{10}H_{20}O$  und  $C_{15}H_{24}O$ , z. B. Borneol, Geraniol, Terpeneol, Linalool, Menthol, Citronellol und Santalol. Zur quantitativen Bestimmung kann man ihr Verhalten gegen Essigsäure-

Fig. 125. Kölbchen zur Bestimmung der Verseifungszahl ätherischer Öle.

Fig. 126. Kölbchen zur quantitativen Azetylierung ätherischer Öle.

anhydrid, mit dem sie sich beim Erhitzen zu Essigsäureestern umsetzen, benutzen. Die Reaktion verläuft nach der Gleichung:



Die Umsetzung erfolgt quantitativ bei Borneol, Geraniol, Menthol und Santalol und ermöglicht eine genaue Bestimmung dieser Körper. Weniger günstig liegen die Verhältnisse bei Linalool und Terpeneol, da diese beim Kochen mit Essigsäureanhydrid sich teilweise unter Wasserabspaltung und Bildung von Terpenen zersetzen. Man kann jedoch auch bei diesen Alkoholen vergleichbare Zahlen erhalten, wenn stets die gleiche Menge Essigsäureanhydrid angewandt und dieselbe Zeitdauer des Erhitzens eingehalten wird.

Zur quantitativen Azetylierung werden nach Schimmel & Co. etwa 10 ccm des Öles mit dem gleichen Volumen Essigsäureanhydrid unter Zusatz von etwa 2 g wasserfreiem Natriumazetat in einem mit eingeschliffenem Kühlrohr versehenen Kölbchen (Fig. 126) eine Stunde in gleichmäßigem Sieden erhalten. Nach dem Erkalten setzt man zu

dem Kolbeninhalt etwas Wasser und erwärmt unter mehrmaligem Umschütteln  $\frac{1}{4}$  Stunde auf dem Wasserbade, um das überschüssige Essigsäureanhydrid zu zersetzen, scheidet darauf das Öl im Scheidetrichter ab und wäscht so lange mit Wasser oder besser Kochsalzlösung nach, bis die Reaktion neutral ist.

Von dem mit wasserfreiem, schwefelsaurem Natron getrockneten, azetylierten Öle werden 2 g nach dem auf S. 412 beschriebenen Verfahren verseift. Die der Esterzahl entsprechende Menge des im ursprünglichen Öle enthaltenen Alkohols berechnet man nach folgenden Gleichungen:

$$\begin{aligned} 1. \text{ Proz. Alkohol } C_{10}H_{18}O \text{ im ursprünglichen Öle} &= \frac{a \cdot 7,7}{s - a \cdot 0,021}, \\ 2. \quad \quad \quad C_{10}H_{20}O \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad &= \frac{a \cdot 7,8}{s - a \cdot 0,021}, \\ 3. \quad \quad \quad C_{15}H_{24}O \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad &= \frac{a \cdot 11}{s - a \cdot 0,021}. \end{aligned}$$

In diesen Formeln bezeichnet  $a$  die Anzahl der verbrauchten ccm Halbnormal-Kalilauge,  $s$  die Menge des zur Verseifung verwandten azetylierten Öles in Grammen.

Auf Aldehyde wirkt Essigsäureanhydrid verschieden. Während Citronellal quantitativ in Isopulegolazetat übergeführt wird, entstehen beim Citral unbestimmte Mengen verseifbarer, bis jetzt noch unbekannter Produkte.

Eine für alle ätherischen Öle gleichmäßig anwendbare Methode zur Bestimmung des Aldehydgehalts ist noch nicht gefunden. Für einzelne Öle sind besondere Verfahren ausgearbeitet, die wir bei denselben anführen werden.

Benedikt und Grüßner<sup>1)</sup> haben die quantitative Methoxylbestimmung zur Untersuchung der ätherischen Öle empfohlen und ihre Brauchbarkeit an einer Reihe von Beispielen gezeigt. Sie bezeichnen als Methylzahl die Zahl, die angibt, wieviel mg Methyl 1 g Substanz beim Kochen mit Jodwasserstoffsäure abspaltet. Dabei wird Äthyl oder Propyl und Isopropyl durch die äquivalente Menge Methyl ersetzt gedacht. Die gewonnene Menge Jodsilber wird also in allen Fällen auf Methyl umgerechnet. Die durch Kochen von 0,2—0,3 g des zu untersuchenden Öles mit Jodwasserstoffsäure (von spez. Gew. 1,70, der man nach Herzig 8 % Essigsäure zusetzt) entstehenden Dämpfe von Jodmethyl werden in einem geeigneten Apparat zunächst durch erwärmtes Wasser geleitet, in dem etwas Phosphor suspendiert ist, damit etwa mitgerissene Joddämpfe zurückgehalten werden. Nachdem das Jodmethyl diese Vorlage passiert hat, wird es von einer alkoholischen Silbernitratlösung aufgefangen und das ausgeschiedene Jodsilber gewogen.

<sup>1)</sup> Chem.-Ztg. 1889, S. 872 und 1087.

Zur annähernd genauen Phenolbestimmung in ätherischen Ölen benutzt man die Eigenschaften der Phenole, mit Alkalien wasserlösliche Verbindungen einzugehen. Schüttelt man ein abgemessenes Quantum eines Öles mit Lauge, so kann man aus der Volumverminderung den ungefähren Gehalt an Phenolen berechnen. Die verwandte Natronlauge soll bei Thymol und Carvacrol enthaltenden Ölen (Thymianöl, Spanisch Hopfenöl) 5 %ig, bei eugenolhaltigen Ölen (Nelkenöl, Nelkenstielöl, Pimentöl, Bayöl, Zimtblätteröl) 3 %ig sein. Verwendet man stärkere Konzentrationen, so fallen die Resultate zu hoch aus, weil die Lauge im Verein mit dem Phenolalkali lösend auf die Nichtphenole einwirkt.

Das am meisten benutzte Verfälschungsmittel ist das Terpentinöl. Häufig kann es durch seinen charakteristischen Geruch erkannt werden, besonders bei Ölen, die kein Pinen enthalten, das den Hauptbestandteil des Terpentinöls bildet. Im allgemeinen bewirkt seine Gegenwart Veränderungen des spezifischen Gewichts, der Löslichkeit, der Siedetemperatur und des optischen Drehungsvermögens. Hierbei ist zu beachten, daß es sowohl rechts-, wie linksdrehende Terpentinöle gibt.

Zedernholz-, Kopaiva- und Gurjunbalsamöl gehören wegen ihrer Billigkeit und ihres schwachen Geruchs zu den beliebtesten und gefährlichsten Verfälschungsmitteln; sie lassen sich aber durch ihre von vielen ätherischen Ölen stark abweichenden, physikalischen Eigenschaften, die Schwerlöslichkeit in 70—90 %igem oder noch stärkerem Alkohol, das hohe spezifische Gewicht (über 0,900), die oberhalb 250° C liegende Siedetemperatur und ihr Drehungsvermögen in den meisten Fällen ohne Schwierigkeit erkennen.

Der Zusatz von Alkohol zu einem ätherischen Öl hat immer die Erniedrigung des spezifischen Gewichts zur Folge. In Wasser fallende Tropfen eines spiritushaltigen Öles bleiben nicht klar und durchsichtig, wie dies bei reinen Ölen der Fall ist, sondern werden undurchsichtig und milchig trübe.

Zum direkten Nachweis des Alkohols erhitzt man das verdächtige Öl bis zum beginnenden Sieden, fängt die zuerst übergegangenen Tropfen in einem Reagenzglase auf und filtriert, um mitgerissene Öltröpfchen zu entfernen, durch ein mit Wasser benetztes Filter. Das Filtrat macht man mit verdünnter Kalilauge stark alkalisch und versetzt es nach dem Erwärmen auf 50—60° C mit einer Lösung von Jod in Jodkalium bis zur bleibenden Gelbfärbung. Bei Gegenwart von Alkohol scheiden sich nach einiger Zeit charakteristische Kriställchen von Jodoform ab. Zu beachten ist hierbei, daß auch andere Körper, wie Aldehyde, Azeton und Essigäther unter den angegebenen Bedingungen Jodoform geben.

Größere Mengen von Alkohol lassen sich aus ätherischen Ölen mit Wasser ausschütteln, aus dem der Alkohol wieder durch Destillation ausgetrieben und durch die Jodoformreaktion nachgewiesen werden kann. Nimmt man die Ausschüttelung in einem graduierten Zylinder vor, so entspricht die Zunahme der Wasserschicht ungefähr der Menge des Alkohols. Statt Wasser verwendet man nach Hager besser Glyze-



rin, weil bei diesem die beiden Schichten sich besser trennen und eine genauere Ablesung möglich ist. Die Menge des Alkohols kann man auch ungefähr berechnen, wenn man das spezifische Gewicht des Öles vor und nach dem Ausschütteln mit Wasser bestimmt.

Mit fettem Öl versetzte ätherische Öle hinterlassen beim Verdunsten auf Papier einen dauernden Fettfleck. Bei hochsiedenden und schwerflüchtigen ätherischen Ölen bleiben jedoch manchmal ähnliche Rückstände, die zu Täuschungen Veranlassung geben können. Fettes Öl ist unlöslich in 90 %igem Alkohol, mit Ausnahme von Rizinusöl, das aber in 70 %igem Alkohol unlöslich ist. Zur Trennung des fetten Öles vom ätherischen destilliert man letzteres mit Wasserdampf ab oder entfernt es durch Verdunsten in einem offenen Schälchen auf dem Wasserbade, wobei zu berücksichtigen ist, daß manche ätherischen Öle, wie Bergamott-, Zitronen-, Pomeranzen-, Anis- und Sternanisöl, auch wenn sie nicht verfälscht sind, einen Rückstand von mehreren Prozenten hinterlassen. Im Rückstande kann das Fett durch Erhitzen mit Kaliumbisulfat im Reagenzglas an den sich entwickelnden, stechenden Dämpfen von Acrolein nachgewiesen werden. Beim Entzünden des Rückstandes auf einem Platinblech wird der charakteristische Geruch von angebranntem Fett wahrnehmbar.

Da die fetten Öle zwischen 180 und 200 liegende Verseifungszahlen geben, so kann die Menge des Fettzusatzes entweder im Öle selbst oder im Destillationsrückstande ermittelt werden.

Mit Kokosöl verfälschte Öle erstarren ganz oder teilweise im Kältegemisch. Kokosöl ist im Kanangaöl, Zitronellöl und Palmarosaöl angetroffen und auf die angegebene Weise quantitativ ermittelt worden.

Mineralöl, Paraffinöl, Petroleum und Petroleumfraktionen sind in Alkohol unlöslich und deshalb in ätherischen Ölen ohne Schwierigkeit nachzuweisen; außerdem sind sie meist durch ihr niedriges spezifisches Gewicht zu erkennen. Mit Mineralöl versetztes Palmarosaöl löst sich nur zum Teil in 70 %igem Alkohol. Behandelt man den unlöslichen Rückstand nacheinander mit 90 %igem und absolutem Alkohol, so bleibt ein Öl zurück, das sich zwar anfangs mit konzentrierter Schwefel- und Salpetersäure bräunt, in der Hauptsache aber gegen diese Säuren, ebenso wie gegen Alkalien, beständig ist und beim Verseifen mit alkoholischer Kalilauge keine Verseifungszahl gibt.

Der Siedepunkt der Mineralöle ist verschieden. Die Kohlenwasserstoffe des Brennpetroleums sieden ziemlich gleich mit den Terpenen. Niedriger siedende Fraktionen sollen zuweilen zur Verfälschung des Terpentinsöls benutzt werden. Höher, etwa um 250° C siedendes Mineralöl ist im Zitronellöl und im Gingergrasöl gefunden. Die Petroleumfraktionen von niedrigem Siedepunkt sind mit Wasserdampf leicht flüchtig, die höheren jedoch nicht oder nur sehr wenig.

Ein Verfahren zur quantitativen Bestimmung von Mineralöl besteht darin, daß man den nach dem Wegoxydieren des ätherischen Öles mit rauchender Salpetersäure verbleibenden Rückstand wiegt. Zu bemerken ist, daß einige ätherische Öle, wie Rosenöl, Neroliöl und andere,

größere oder kleinere Mengen von Paraffinen als natürliche Bestandteile enthalten.

Chloroform, das einige Male in ätherischen Ölen gefunden ist, läßt sich durch Destillation auf dem Wasserbade isolieren und durch die Isonitrilreaktion nachweisen. Diese besteht darin, daß man eine kleine Menge des verdächtigen Destillats mit einigen Tropfen Anilin und alkoholischer Ätznatronlösung zusammenbringt und gelinde erwärmt. Bei Gegenwart von Chloroform entstehen die äußerst widerwärtig und betäubend riechenden Dämpfe des Isobenzonitrils.

### Die in der Parfümeriefabrikation angewandten ätherischen Öle.

Nachdem im Vorhergehenden die allgemeinen Eigenschaften der ätherischen Öle erörtert und die wichtigsten Methoden zu ihrer Prüfung angegeben sind, sollen im Folgenden die in der Parfümeriefabrikation Verwendung findenden ätherischen Öle einzeln besprochen werden. Da eine brauchbare Klassifikation dieser Öle bis jetzt nicht vorhanden ist, sind die Öle in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt, wobei einzelne zusammengehörige Gruppen zusammengefaßt sind.

**Abietineenöle.** Unter dem Namen Terpentinöl werden häufig alle ätherischen Öle zusammengefaßt, welche aus den Terpentinen und anderen Pflanzenteilen der Abietineen durch Destillation gewonnen werden; richtiger ist es, nur das aus dem Terpentin durch Destillation mit Wasser oder Dampf gewonnene Öl als Terpentinöl, das durch trockene Destillation der harzreichen Kiefernwurzeln erhaltene Öl aber als Kienöl, die aus den Nadeln oder einjährigen Zapfen verschiedener Nadelgewächse erhaltenen aromatischen Destillate als Fichtennadelöle zu bezeichnen. Die eigentlichen Terpentinöle bestehen fast ausschließlich aus Pinen ( $C_{10}H_{16}$ ), die Kienöle zum größten Teile aus diesem Kohlenwasserstoff, während bei den Fichtennadelölen der Pinengehalt vielfach gegen Limonen oder sauerstoffhaltige Körper, namentlich Bornylazetat, zurücktritt.

Von den Ölen der Abietineen spielen nur einige Fichtennadelöle in der Parfümerie eine Rolle; wir wollen aber auch die wichtigsten Terpentinölsorten hier anführen, zumal sie als Verfälschungsmittel für andere ätherische Öle eine große Rolle spielen.

Die wichtigsten Terpentinöle, die auch allein einen bedeutenden Handelsartikel bilden, sind das amerikanische und das französische. Ersteres wird hauptsächlich aus dem Terpentin von *Pinus heterophylla* (Ell.) Sudw. (*P. Taeda* var. *heterophylla* Ell.), *Pinus echinata* Mill. und *Pinus australis* Mich. im östlichen Teile von Nordamerika, von Florida bis Nordkarolina, gewonnen. Es dreht die Ebene des polarisierten Lichts meist mehr oder weniger schwach nach rechts, bisweilen aber auch nach links, was sich leicht daraus erklärt, daß es aus dem Terpentin verschiedener Pinusarten destilliert wird. Das spezifische Gewicht schwankt zwischen 0,865 und 0,870. Das französische wird aus Terpentin von *Pinus Pinaster* Solander (*Pinus maritima* Poiret),

der Strandkiefer, hauptsächlich in den westfranzösischen Dünenlandschaften („Landes“), der Departements Gironde, Landes und Lot-et-Garonne gewonnen. Die Hauptstapelplätze sind Mont de Marsan, Dax, Bordeaux und Bayonne. Das Öl unterscheidet sich von dem amerikanischen dadurch, daß es den polarisierten Lichtstrahl nach links ablenkt ( $\alpha_D = -20^\circ$  bis  $-40^\circ$ ), sowie durch seinen feinen und angenehmeren Geruch. Die sonstigen Eigenschaften sind dieselben wie die des amerikanischen Terpentinöls.

Seit einer Reihe von Jahren tritt spanisches Terpentinöl als regelmäßiger Handelsartikel auf. Es stammt von derselben Pinusart wie das französische und stimmt daher mit diesem vollkommen überein.

Das österreichische Terpentinöl, welches in Niederösterreich aus dem Terpentin von *Pinus Laricio* Poir. gewonnen wird und nur lokale Bedeutung hat, ist in seinen Eigenschaften den beiden vorher genannten ähnlich.

Das sogenannte deutsche, russische oder polnische Terpentinöl ist Kienöl und unterscheidet sich von den eigentlichen Terpentinölen u. a. durch seinen unangenehmen, brenzlichen Geruch.

Reine, frische Terpentinöle sind dünnflüssig und farblos und lösen sich in 12 Teilen 90 %igem Weingeist klar auf.

Die Fichtennadelöle haben wegen ihres balsamischen und erfrischenden Tannenduftes zur Herstellung verschiedener Tannenduftessenzen zum Zwecke der Zerstäubung in Wohn- und Krankenzimmern und zur Bereitung aromatischer Bäder in der feineren Parfümerie- und Seifenfabrikation in neuerer Zeit zunehmende Verwendung gefunden. Es kommen hier hauptsächlich die folgenden Öle in Betracht: das Edeltannennadelöl, das Templinöl und das Latschenkiefer- oder Krummholzöl.

Das Edeltannennadelöl, das aus den Nadeln und Zweigspitzen der *Abies alba* Miller (*Abies pectinata* D. C., *Abies excelsa* Lk.) hauptsächlich in der Schweiz, Tirol, Niederösterreich und dem Schwarzwald gewonnen wird, ist eine farblose, balsamisch riechende Flüssigkeit von 0,867—0,886 spezifischem Gewicht und einem Drehungswinkel  $\alpha_D = -20^\circ$  bis  $-59^\circ$ , die sich in etwa 5 Teilen 90 %igem Weingeist löst.

Das Templinöl oder Edeltannenzapfenöl, welches in einigen Gegenden der Schweiz und des Thüringer Waldes aus den im August und September gesammelten einjährigen Fruchtzapfen der Edeltanne durch Dampfdestillation gewonnen wird, ist ein farbloses, angenehm balsamisch riechendes, etwas an Zitronen und Pomeranzen erinnerndes Öl von 0,851—0,870 spezifischem Gewicht und einem Drehungswinkel  $\alpha_D = -60^\circ$  bis  $-84^\circ$  und gibt mit 6 Teilen 90 %igem Weingeist eine klare Lösung. Es zeichnet sich durch einen hohen Gehalt an Links-Limonen aus. Da dieses stark drehende Terpen sein wertvollster Bestandteil ist, so ist für die Güte des Öles sein Rotationsvermögen maßgebend: je stärker die Linksdrehung und je niedriger das spezifische Gewicht, um so größer der Gehalt an Limonen. Im Handel führt es häufig die unrichtige Bezeichnung Kiefernadelöl (*Oleum Pini silvestris*).

Das aus den frischen Nadeln und jungen Zweigspitzen von *Picea excelsa* Lk. destillierte Öl, das bis jetzt keinen Handelsartikel bildet, hat nach Schimmel & Co. einen ebenso angenehmen aromatischen Geruch wie das Öl aus den Nadeln und Zapfen der Edeltanne.

Das Latschenkiefernöl wird aus den frischen Nadeln und jungen Zweigspitzen der *Pinus montana* Miller (*Pinus Pumilio* Haenke) hauptsächlich in den österreichischen Alpenländern gewonnen. Es ist farblos, hat einen angenehmen balsamischen Geruch und ein spezifisches Gewicht von 0,858—0,875.

Terpentinöl wird in neuerer Zeit vielfach verfälscht, und zwar hauptsächlich mit Petroleumfraktionen, Harzessenz, Tetrachlorkohlenstoff, Kienöl u. a. Der Nachweis und besonders die quantitative Bestimmung ist oft nicht leicht<sup>1)</sup>.

Ajowanöl, das ätherische Öl aus den Früchten von *Carum Ajowan Benth et Hook.*, einer in Indien kultivierten Umbellifere, ist eine fast farblose oder bräunlich gefärbte Flüssigkeit von ausgesprochenem Thymiangeruch. Es wird in Europa nur wegen seines Hauptbestandteils, des Thymols, destilliert. Der übrige Teil des Öls, etwa die Hälfte, besteht aus Kohlenwasserstoffen, die unter dem Namen Thymen als Seifenparfüm verkauft werden. Thymen ist ein hauptsächlich aus Cymol bestehendes Kohlenwasserstoffgemisch. Es riecht ebenfalls nach Thymianöl, wenn auch bei weitem weniger fein.

Angelikaöl (*Oleum Angelicae*) wird aus der Engelwurz (*Archangelica officinalis Hoffm.*, *Angelica Archangelica* L.), einer im nördlichen Europa und Asien heimischen und in Deutschland hier und da kultivierten Umbellifere, gewonnen. Es bildet frisch destilliert eine farblose Flüssigkeit, die sich beim Aufbewahren durch den Einfluß von Luft und Licht gelb bis braun färbt, hat einen aromatischen Geruch und brennenden Geschmack und ein spezifisches Gewicht von 0,853 bis 0,918. Es findet äußerst selten in der Feinseifenfabrikation Verwendung.

Es kommt auch noch ein Angelikasamenöl im Handel vor, das dem Wurzelöl sehr ähnlich ist. Es hat ein spezifisches Gewicht von 0,851—0,890.

Als charakteristischer Bestandteil der Angelikaöle ist Phellandren zu erwähnen.

Anisöl (*Oleum Anisi*) wird aus dem zerkleinerten Samen von *Pimpinella Anisum* L. durch Destillation gewonnen. Der Anis wird jetzt fast in allen Erdteilen angebaut. In Deutschland wird hauptsächlich russischer Anis destilliert. Das Anisöl ist farblos oder von strohgelber Farbe, hat Anisgeruch und einen angenehm süßlichen, hinterher brennenden Geschmack. Es ist bei 20° C dünnflüssig; in der Kälte erstarrt es zu einer schneeweißen, kristallinen Masse, die bei 15° C zu schmelzen beginnt und sich bei 19—20° C vollständig verflüssigt. Unter

<sup>1)</sup> Vgl. J. Marcusson und H. Herzfeld, Chem. Ztg. 1909, 33, S. 966, 985 und 1081, 1910, 34, S. 285; Lunge und Berl, Chemisch-Technische Untersuchungsmethoden, 6. Aufl., 3. Bd. Berlin 1911, S. 917.

Umständen kann das Öl beträchtlich unter seinen Erstarrungspunkt abgekühlt werden, ohne daß es fest wird, und kann lange Zeit im Zustande der Überschmelzung verharren. Das Hineinfallen eines Stäubchens, die Berührung mit einem Anetholkristall, eine starke Erschütterung oder das Kratzen mit einem Glasstabe an der inneren Glaswand bewirkt dann ein plötzliches, mit erheblicher Temperatursteigerung verbundenes Kristallisieren der Flüssigkeit. Den höchsten Punkt, den dabei ein hineingestelltes Thermometer erreicht, nennt man den Erstarrungspunkt. Er ist vom Anetholgehalt abhängig und liegt bei normalen Ölen zwischen  $15^{\circ}$  und  $19^{\circ}$  C. Das flüssige Öl hat bei  $20^{\circ}$  C ein spezifisches Gewicht von 0,980—0,990 und ist schwach linksdrehend. Es gibt mit 3 Teilen 90 %igem Weingeist eine klare Lösung. Im flüssigen Zustande verharzt das Öl an der Luft und verliert die Eigenschaft zu kristallisieren. Deshalb ist Anisöl in dicht geschlossenen Flaschen an einem kühlen Orte aufzubewahren.

Das Anisöl besteht hauptsächlich aus zwei isomeren Verbindungen  $C_{10}H_{12}O$ , dem bei gewöhnlicher Temperatur festen Anethol und dem flüssigen Methylchavicol. Ersteres, das zu 80—90 % im Anisöl enthalten ist, ist der Träger der charakteristischen Eigenschaften des Öles und bedingt seinen Wert. Es bildet schneeweiße Blättchen und Schuppen, die leicht löslich sind in Alkohol, Äther und sonstigen Lösungsmitteln der ätherischen Öle. Es schmilzt bei  $22$ — $23^{\circ}$  C zu einer farblosen, optisch inaktiven Flüssigkeit von reinem Anisgeruch und stark süßem Geschmack und löst sich in 2—3 Vol. 90 %igem Alkohol. Sein spezifisches Gewicht ist bei  $25^{\circ}$  C 0,984—0,986.

Dem gewöhnlichen Anisöl sehr ähnlich ist das Sternanisöl, das aus den Früchten einer Illicium-Art hauptsächlich in den südwestlichen Provinzen Chinas und der französischen Kolonie Tongkin gewonnen wird. Es enthält auch 80—90 % Anethol und bildet eine farblose oder gelbliche, in der Kälte erstarrende Flüssigkeit von anisartigem Geruch und intensiv süßem Geschmack. Es hat bei  $15^{\circ}$  C ein spezifisches Gewicht von 0,98—0,99 und ist schwach linksdrehend, bisweilen auch schwach rechtsdrehend, und ist klar löslich in 3 und mehr Teilen 90 %igem Alkohol. Der Erstarrungspunkt liegt zwischen  $14$  und  $18^{\circ}$  C. — Die unter dem Namen „Blumenöle“ im Handel vorkommenden Sternanisöle, deren Erstarrungspunkt zwischen  $8\frac{3}{4}$  und  $13\frac{3}{4}^{\circ}$  C liegt, werden nach Schimmel & Co. nicht von den Blüten des Sternanisbaumes, sondern aus den unreifen Früchten gewonnen und sind als minderwertig zu bezeichnen.

Das Anisöl wird mit Terpentinöl, Zedernholzöl, Kopaiva- und Gurjunbalsamöl, Spiritus, Walrat und fettem Öl verfälscht, Verfälschungen, die sich durch Bestimmungen des spezifischen Gewichts, des Drehungsvermögens, des Erstarrungspunktes und der Löslichkeit ermitteln lassen. Mit Fenchelöl oder Fenchelstearopten verschnittene Anisöle lassen sich durch ihre Rechtsdrehung im Polarisationsapparat erkennen. Bei der Probeentnahme zur Untersuchung ist darauf zu achten, daß das Öl zuvor vollkommen geschmolzen und zu einer homogenen Flüssigkeit gemischt war.



Vom Sternanisöl ist das Anisöl nur durch den Geruch und Geschmack zu unterscheiden; alle sonst empfohlenen Unterscheidungsmethoden sind unzuverlässig.

**Aurantieenöle.** Die Aurantieen, namentlich die Gattung Citrus, liefern eine ganze Reihe von ätherischen Ölen, welche sämtlich durch großen Wohlgeruch ausgezeichnet sind und deshalb vielfache Verwendung in allen Zweigen der Parfümerie finden. Sie gehören wegen ihrer mannigfachen Verwendung zu den wichtigsten ätherischen Ölen und kommen in sehr großen Mengen in den Handel. Ihre Darstellung erfolgt im ausgedehntesten Maße im südlichen Italien und Sizilien, woselbst Tausende von Arbeitern ihren Lebensunterhalt dadurch erwerben.

Die ätherischen Öle sind in Öldrüsen, die sich teils in den Fruchtschalen, teils in den Blüten, teils in den Blättern finden, aufgespeichert. Aus den Fruchtschalen werden Zitronenöl, Bergamottöl und Pomeranzenöl, aus den Blüten Neroliöl, aus den Blättern und unreifen Früchten Petitgrainöl gewonnen.

Die Fruchtschalenöle werden durch Pressen gewonnen, weil hier die Dampfdestillation zu ganz minderwertigen, unbrauchbaren Produkten führt.

In Süditalien sind zur Gewinnung von Zitronen-, Pomeranzen- und Bergamottöl drei verschiedene Verfahren im Gebrauch, der Spugna-Prozeß, der Scorzetta-Prozeß und die Fabrikation mit der Maschine.

Bei dem Processo alla spugna schneidet der Arbeiter die Schale in drei Längsstreifen von der Frucht herunter und drückt sie dann gegen einen Schwamm, den er fest in der rechten Hand hält. Die Ölbehälter platzen und geben den Inhalt an den Schwamm ab, der mit der Hand ausgepreßt wird, sobald er genug Öl aufgenommen hat.

Bei dem Scorzetta-Prozeß wird die Frucht in zwei Hälften geschnitten und der Inhalt mit einem Löffel entfernt. Die beiden Schalenhälften werden dann unter fortwährendem Drehen in der Hand von allen Seiten auf den Schwamm gepreßt.

Die Macchina dient fast ausschließlich zur Bergamottölfabrikation, da diese Frucht sich wegen ihrer runden Gestalt besonders dazu eignet. Die Macchina ist ein ganz sinnreich konstruierter Apparat, in dem die Früchte zwischen zwei Preßtellern in wälzende Bewegung gebracht werden, wobei sie durch vorhandene Spitzen oder Schneiden angeritzt werden und ihr Öl abgeben, das durch Öffnungen im unteren Preßteller in eine Schale abfließt.

Ein früher in Nizza, jetzt aber nur noch in Westindien bei der Darstellung von Limettöl verwandtes Instrument, die Ecuelle à piquer, besteht aus einer mit aufrechtstehenden, messingnen Nadeln versehenen Schüssel, die im Grunde in eine Röhre ausläuft. Die durch die Nadeln angestochenen Früchte lassen das Öl heraustropfen, daß sich in der Röhre ansammelt und von Zeit zu Zeit in die Sammelgefäße entleert wird.

Das von dem Wasser und den schleimigen Rückständen abgossene und durch Filtrieren gereinigte Öl kommt in kupfernen „Ramieren“ von 50 kg Inhalt in den Handel.



In den größeren Fabriken destilliert man die bei den verschiedenen mechanischen Verfahren verbleibenden Rückstände und gewinnt dadurch noch erhebliche Mengen Öl, das jedoch von ganz minderwertiger Beschaffenheit ist. Die destillierten Öle finden die ausgedehnteste Verwendung zum Verschneiden der besseren Sorten, wodurch das Geschäft in den Essenzen außerordentlich demoralisiert ist, da nur ein sehr erfahrener Kenner eine solche Beimengung mittels des Geruchssinns zu erkennen vermag. Chemische und physikalische Untersuchungsmethoden versagen hier vollständig.

Die Gewinnung der Agrumenöle durch Destillation mit Wasserdampf im Vakuum ist über das Versuchsstadium kaum hinausgekommen und bis jetzt für den Handel ohne jede Bedeutung.

Die Citrusschalenöle verderben, mit Ausnahme des Bergamottöls, das eher ein Lagern verträgt, sämtlich sehr schnell und müssen daher in sorgfältig verschlossenen, bis an den Hals gefüllten Gefäßen an einem kühlen, dunklen Ort aufbewahrt werden.

Bergamottöl (*Oleum Bergamottae*) wird aus den Schalen der Früchte von *Citrus Bergamia Risso* gewonnen. Es ist sehr flüssig, hat eine honiggelbe bis braungelbe Farbe und ist häufig durch einen Gehalt an Kupfer grünlich gefärbt. Der Geruch ist sehr angenehm, wie eine Mischung von Orangen- und Zitronenöl. Das spezifische Gewicht beträgt 0,881—0,886, der Drehungswinkel  $\alpha_D$  schwankt zwischen  $+8$  und  $22^\circ$ .

Bergamottöl gibt mit  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  Volumen 90 %igen Alkohols eine klare Lösung, die auch bei weiterem Zusatz von Alkohol meist klar bleibt und nur selten schwach getrübt wird. In 80 %igem Alkohol sind alle Öle klar löslich.

Der Hauptträger des Bergamottölgeruchs ist der Essigester des *l*-Linalools oder das *l*-Linalylazetat, dessen Gehalt gewöhnlich zwischen 34 und 40 % schwankt. Daneben spielt das ebenfalls im Öl enthaltene freie *l*-Linalool eine gewisse Rolle bei der Geruchsentwicklung, an der vielleicht auch geringe Mengen bisher nicht isolierter Körper beteiligt sind. Geruchlos ist das im Öl bis zu 5 % enthaltene Bergapten.

Verfälscht wird das Bergamottöl mit Terpentinöl, Zitronenöl, Pomeranzenöl, destilliertem Bergamottöl, Zedernholzöl, Gurjunbalsamöl, fettem Öl, Verfälschungen, die sich dadurch erkennen lassen, daß sie das spezifische Gewicht verändern. Die drei zuletzt genannten bewirken eine Erhöhung, die übrigen eine Erniedrigung des spezifischen Gewichts.

Das Bergamottöl hat einen Verdampfungsrückstand von 4,5—6 %. Zu seiner Bestimmung wägt man etwa 5 g Öl in einem Schälchen ab, erwärmt auf dem Wasserbade, bis das Zurückbleibende Gewichtskonstanz aufweist und den Geruch nach Bergamottöl vollständig verloren hat, und wägt das vorher tarierte Schälchen nach dem Erkalten mit dem Rückstande. Dieser beträgt mehr als 6 %, wenn fettes Öl zugegen ist. Rektifiziertes Bergamottöl ist farblos und ohne nennenswerten Rückstand flüchtig.

Neuerdings werden dem Bergamottöl häufig billige Ester oder auch organische Säuren zugesetzt, um einen höheren Gehalt an Linalylazetat vorzutäuschen, als wirklich vorhanden ist. Öfter gebrauchte Fälschungsmittel dieser Art sind vor allem Terpinylazetat, Glycerinazetat und Phtalsäureester. Es würde zu weit führen, wenn man hier auf den Nachweis dieser Ester näher eingehen wollte; allgemein sei nur bemerkt, daß derartig verfälschte Bergamottöle sich meist durch ein hohes spezifisches Gewicht verdächtig machen, und daß sich zugesetzte Säuren (Benzoesäure, Salizylsäure) durch Erhöhung der an sich geringen Säurezahl des Öls zu erkennen geben.

Da der Wert eines Bergamottöles von seinem Estergehalt abhängig ist, das Öl um so besser ist, je mehr es Linalylazetat enthält, so gibt eine Bestimmung desselben am besten Aufschluß über seine Qualität. — Die Methode zur Esterbestimmung ist auf S. 412 beschrieben.

Mit dem Namen Limettöl werden nach Gildemeister zwei von verschiedenen Pflanzen stammende Öle von ganz verschiedenen Eigenschaften bezeichnet, die man nach ihrer Herkunft westindisches und italienisches Limettöl nennen kann.

Die westindische Limette, *Citrus medica L. var. acida Brandis* (englisch Lime), wird ihres sauren Saftes (Lime juice) wegen auf Montserrat, Dominika, Jamaika und Trinidad kultiviert. Das aus der Fruchtschale durch Pressung gewonnene Öl (Oil of Limette oder Limes) ist von goldgelber Farbe und im Geruch, wenn man von der viel größeren Intensität des Limettöles absieht, von einem guten Zitronenöl kaum zu unterscheiden. Der wichtigste Bestandteil des Öles ist Citral. Ganz verschieden von dem gepreßten ist das destillierte Öl, das beim Eindampfen des Saftes als Nebenprodukt oder auch direkt durch Destillation der Fruchtschalen mit Wasserdampf gewonnen wird und im Handel unter der Bezeichnung „Distilled Oil of Limette oder Limes“ geht. Sein Geruch ist unangenehm, terpentinartig und erinnert nicht mehr an Zitronenöl.

Die Früchte der südeuropäischen Limette, *Citrus Limetta Risso*, unterscheiden sich von denen der westindischen durch ihren süßen Saft. Das durch Auspressen der Fruchtschalen gewonnene Öl ist von bräunlichgelber Farbe und hat einen stark an Bergamottöl erinnernden Geruch. Es bildet keinen Handelsartikel.

Das Mandarinenöl, das Öl aus den Schalen der Mandarinen, den Früchten von *Citrus madurensis Loureiro*, ist eine goldgelbe Flüssigkeit von schwach bläulicher Fluoreszenz, mit angenehmem Geruch, der dem des Pomeranzenöles ähnlich, aber lieblicher und deutlich davon verschieden ist. Das spezifische Gewicht ist 0,854—0,859, das Drehungsvermögen  $\alpha_D = +65^\circ$  bis  $+75^\circ$ .

Die Hauptmenge des Mandarinenöles besteht aus *r*-Limonen; der wichtigste Bestandteil, der auch die Fluoreszenz hervorruft, ist der Methylantranilsäuremethylester. Er bedingt den charakteristischen Geruch des Mandarinenöles, obgleich es kaum 1 % davon enthält.

Von Pomeranzenölen kommen zwei Arten im Handel vor, süßes und bitteres. Das süße Pomeranzen- oder Orangenschalenöl

(Oleum Aurantii dulcis) wird in Italien aus den frischen Schalen der Orangen, den Früchten von *Citrus Aurantium Risso*, gewonnen. Es ist eine gelbe bis gelbbraune Flüssigkeit von charakteristischem Apfelsinengeruch und mildem, aromatischem, nicht bitterem Geschmack. Sein spezifisches Gewicht ist 0,848—0,853, der Drehungswinkel  $\alpha_D = +95^\circ$  bis  $+98^\circ$  bei  $20^\circ\text{C}$ . Wegen seines Gehalts an wachsartigen, nicht flüchtigen Substanzen, die sich bei längerem Stehen teilweise ausscheiden, ist das Öl in 90 %igem Alkohol meist nicht klar löslich. Sein Abdampfrückstand beträgt 1,5—4 %.

Pomeranzenöl besteht, wie Wallach nachgewiesen hat, zu mindestens 90 % aus *r*-Limonen. Von sauerstoffhaltigen Körpern sind darin enthalten: *n*-Decylaldehyd, Linalool, *n*-Nonylalkohol und Terpeneol. Ein Teil der Alkohole ist an Capriylsäure gebunden, außerdem ist noch Anthranilsäuremethylester zugegen.

Wegen des niedrigen spezifischen Gewichts und des außerordentlich starken Drehungsvermögens des Pomeranzenöles sind fremde Zusätze darin leicht zu erkennen.

Das bittere Pomeranzenöl (Ol. Aurantii amari) aus den Schalen der Früchte von *Citrus Bigaradia Risso* ist von gleicher Farbe wie das süße und findet mehr Anwendung in der Likörfabrikation, als in der Parfümerie. Es unterscheidet sich von dem süßen Öle hauptsächlich durch seinen bitteren Geschmack und sein geringeres Drehungsvermögen ( $+88$  bis  $+94^\circ$ ). Spezifisches Gewicht 0,852—0,857. Es ist in 90 %igem Alkohol auch nicht klar löslich. Sein Abdampfrückstand beträgt 3—5 %.

Zitronenöl (Oleum Citri) aus den frischen Schalen der Früchte von *Citrus Limonum Risso* ist von hellgelber Farbe, sehr dünnflüssig und besitzt den angenehmen Geruch und Geschmack der Zitronen. Das spezifische Gewicht ist 0,856—0,861 bei  $15^\circ\text{C}$ ; der Drehungswinkel liegt bei  $20^\circ\text{C}$  in der Regel zwischen  $+56$  und  $+64^\circ$ . Das durch Auspressen gewonnene Öl enthält immer schleimige Stoffe, welche sich bei der Aufbewahrung absetzen und dicke Bodensätze bilden. Mit absolutem Alkohol ist Zitronenöl in jedem Verhältnisse mischbar, ferner löst es sich in etwa 1 Teil 95 %igen Alkohols, dagegen gibt es mit 90 %igem Alkohol (6—8 Teile) meist keine klaren Lösungen. Abdampfrückstand 2—4 %. Rektifizierte und destillierte Öle verderben sehr schnell und nehmen einen unangenehmen, stechenden Geruch an. Durch Einwirkung von Luft und Licht wird Zitronenöl schnell verändert. Es verliert seine Farbe und scheidet einen dicken, schmierigen, braunen Bodensatz ab. Gleichzeitig erhöht sich das spezifische Gewicht und vergrößert sich die Löslichkeit in 90 %igem Alkohol. Das Öl ist deshalb in sorgfältig verschlossenen, bis an den Hals gefüllten Gefäßen an einem kühlen Orte im Dunkeln aufzubewahren.

Das Zitronenöl besteht zu etwa  $\frac{9}{10}$  aus Kohlenwasserstoffen, unter denen Limonen in seiner rechtsdrehenden Modifikation die erste Stelle einnimmt. Der Geruch des Öles wird aber nicht durch diese Terpene, sondern durch die verhältnismäßig kleine Menge Sauerstoffverbindungen bedingt. Der für den Geruch wichtigste Bestandteil, dessen Gehalt

im Zitronenöl etwa 3,5—5 % beträgt, ist das Citral, ein Aldehyd von der Formel  $C_{10}H_{16}O$ . Außerdem kommen von Aldehyden noch Citronellal, Octyl- und Nonylaldehyd darin vor.

Zitronenöl ist mancherlei Verfälschungen ausgesetzt, vor allem mit Terpentinöl und den bei der Fabrikation des terpenfreien Zitronenöles abfallenden Terpenen. Der Nachweis derartiger Zusätze ist unter Umständen recht schwierig, und besonders ist ein Verschnitt mit Terpenen nicht immer mit Sicherheit zu erkennen. Größere Verfälschungen beeinflussen das spezifische Gewicht und das optische Verhalten, Terpentinöl außerdem den Pinengehalt, der bei Zitronenöl an und für sich ganz gering ist.

Während aus den Fruchtschalen der Aurantiaceen, abgesehen von der Verarbeitung von Rückständen, das ätherische Öl nur selten durch Destillation gewonnen wird, kommt letztere fast ausnahmslos in Anwendung, wenn es sich um Gewinnung von ätherischem Öle aus den Blüten, Blättern und jungen Zweigen handelt. Es kommen hier im wesentlichen zwei Arten von ätherischem Öl in Betracht, das Orangenblütenöl und das Petitgrainöl. Das Orangenblütenöl oder Neroliöl (*Oleum florum Aurantii*, *Ol. Neroli*, *Ol. Naphae*) wird durch Destillation der Blüten der bitteren Orange (*Citrus Bigaradia* *Risso*) gewonnen; dagegen liefern die Blüten der süßen Orange (*Citrus Aurantium* *Risso*) das sogenannte Neroli-Portugalöl, ein Öl, das einen ganz anderen Geruch hat als das gewöhnliche Neroliöl, in reinem Zustand aber kaum in den Handel kommt. Die Orangenkultur wird besonders an der französischen Riviera zur Gewinnung von Orangenblüten und Blättern für Destillationszwecke betrieben. Das Destillationswasser wird nicht kohobiert (auf Öl verarbeitet), sondern gesondert als Orangenblütenwasser (*Aqua florum Aurantii*, *Aqua Naphae*) verkauft. Weitere Gewinnungsweisen für den Duft der Orangenblüten sind die Mazeration und besonders die Extraktion, die in neuerer Zeit mehr aufkommt, da sie ein Produkt liefert, das den Orangenblütengeruch am besten wiedergibt.

Das übliche Handelsprodukt, d. h. das durch Destillation mit Wasserdampf gewonnene Orangenblütenöl ist eine gelbliche, am Licht braunrot werdende, schwach fluoreszierende Flüssigkeit, von starkem, aber sehr angenehmem Geruch nach Orangenblüten. Das spezifische Gewicht ist 0,870—0,881, das Drehungsvermögen schwach rechts ( $\alpha_D = +1^\circ 30'$  bis  $+9^\circ$ ). Die Verseifungszahl liegt zwischen 20 und 70. Das Öl löst sich in 1—2 Volumen 80 %igem Alkohol. Bei weiterem Alkoholzusatz wird die Flüssigkeit trübe, und beim Stehen sammeln sich aus Paraffin bestehende Kristallflitterchen an der Oberfläche an. Die alkoholische Lösung des Neroliöles zeichnet sich durch eine prachtvoll violettblaue Fluoreszenz aus, die besonders schön sichtbar wird, wenn man etwas Alkohol auf das Öl schichtet. Bei starker Abkühlung wird das Öl undurchsichtig oder erstarrt sogar zu einer butterartigen Masse.

Bei der Bildung des Orangenblütenaromas spielt eine große Rolle der in geringer Menge (etwa 0,5—1 %) darin vorkommende Anthranil-

säuremethylester, der zuerst im Laboratorium von Schimmel & Co. darin nachgewiesen wurde. Weitere bemerkenswerte Bestandteile sind Linalool, Linalylazetat, Phenyläthylalkohol, Nerol, Geraniol, Farnesol und Indol.

Die häufigsten und gefährlichsten Verfälschungsmittel des Orangeblütenöles sind Bergamottöl und Petitgrainöl. Kleine Mengen desselben lassen sich nicht nachweisen; größere Zusätze erhöhen das spezifische Gewicht und den Estergehalt. Öle, die eine höhere Verseifungszahl als 70 aufweisen, sind als verdächtig zurückzuweisen.

Das Petitgrainöl (*Oleum petit-grain*) wird durch Destillation der Blätter, der jungen Schößlinge und der unreifen Früchte der bitteren Orange gewonnen. Es besitzt einen dem Neroliöl ähnlichen, allerdings nicht so feinen Geruch. Früher war das südliche Frankreich das Hauptproduktionsgebiet für dieses Öl; seit einiger Zeit aber hat sich Paraguay in bedeutendem Maßstabe auf Herstellung dieses Öles gelegt und hat, da das gelieferte Öl jetzt zum Teil recht gut und dabei ganz wesentlich billiger als das französische ist, letzteres fast ganz aus dem Markte verdrängt.

Das Paraguay-Petitgrainöl ist ein gelbliches Öl von 0,886—0,900 spezifischem Gewicht, das in 1—2 Teilen 80 %igem Alkohol klar löslich ist. Es dreht den polarisierten Lichtstrahl entweder schwach nach rechts oder schwach nach links; die Verseifungszahl ist zu 106 bis 163 gefunden. Da die Petitgrainöle nicht immer aus gleichem Materiale hergestellt sind, zeigen sie auch nicht immer dieselbe Zusammensetzung. Es sind darin u. a. gefunden Dipenten, Limonen, Linalool, Geraniol, Linalylazetat und Geranylazetat.

Das Petitgrainöl wird mit Pomeranzenöl, Zitronenöl und Terpentinöl verfälscht, Verfälschungen, die an der Erniedrigung des spezifischen Gewichts, Verminderung der Verseifungszahl und der Löslichkeit und an der Veränderung des Drehungsvermögens zu erkennen sind.

Basilikumöl (*Oleum Basilici*) wird in Deutschland, Südfrankreich, Algerien und Spanien aus dem frischen Kraute von *Ocimum Basilicum* L. und Varietäten desselben durch Destillation mit Wasserdampf gewonnen. Es ist eine gelbliche Flüssigkeit von aromatischem, durchdringendem, an Estragon erinnerndem Geruch. Das spezifische Gewicht schwankt von 0,904—0,930, der Drehungswinkel  $\alpha_D$  beträgt  $-6^\circ$  bis  $-22^\circ$ . Es ist löslich in 1—2 Teilen 80 %igem Weingeist. Das Öl findet in der Parfümerie hauptsächlich als Zusatz zu Veilchenpräparaten Verwendung. In Frankreich wird auch eine Pommade basilique hergestellt, welche als teilweiser billiger Ersatz der Veilchenpomade dienen soll.

Auch auf Réunion wird Basilikumöl hergestellt, das aber andere Eigenschaften zeigt und wahrscheinlich von einer anderen *Ocimum*-art herrührt. Es unterscheidet sich von dem französischen Öl durch einen kampferartigen Nebengeruch und durch sein höheres spezifisches Gewicht (0,945—0,987), auch ist es rechtsdrehend ( $\alpha_D = +0^\circ 22'$  bis  $+12^\circ$ ). Es löst sich in der Regel in 3—7 und mehr Teilen 80 %igem Alkohol.



**Bittermandelöl** (*Oleum Amygdalarum amararum aethereum*) kommt nicht fertig gebildet in den Pflanzen vor; es wird vielmehr durch Zersetzung des in den bitteren Mandeln und den Kernen verschiedener anderer Amygdalus- und Prunus-Arten enthaltenen Amygdalins gewonnen. Letzteres wird bei Gegenwart von Wasser durch die Einwirkung eines „Emulsin“ genannten Ferments in Benzaldehyd, Blausäure und Rechtstraubenzucker gespalten.

Zur fabrikmäßigen Darstellung des Bittermandelöles dienen fast ausschließlich die Kerne der Aprikosen von *Prunus armeniaca* L., deren Öl sich in nichts von dem aus bitteren Mandeln unterscheidet. Die Aprikosenkerne, d. h. die Samen ohne Steinschale, kommen aus Kleinasien unter der Bezeichnung „Pfirsichkerne“ in den europäischen Handel. Sie müssen vor ihrer Verarbeitung auf ätherisches Öl vom Fett befreit werden. Dies geschieht durch Zerkleinern und Auspressen in hydraulischen Pressen. Der zurückbleibende Preßkuchen wird zerkleinert und mit Wasser, dessen Temperatur 50—60° C nicht übersteigt, übergossen. Die Masse wird etwa 12 Stunden sich selbst überlassen und das inzwischen gebildete ätherische Öl dann mit Wasserdampf abgetrieben.

Ein Teil der bei der Zersetzung des Amygdalins gebildeten Blausäure haftet dem Öle hartnäckig an. Dieser Blausäuregehalt macht das Bittermandelöl zum gefährlichsten Gifte, während das Bittermandelöl an und für sich nicht giftig ist. Beseitigen läßt sich die Blausäure durch Schütteln des Öles mit Eisenvitriollösung und gelöschtem Kalk. Das so entblausäuerte Öl wird mit Wasserdampf rektifiziert.

Bittermandelöl ist eine anfangs farblose, später gelb werdende, stark lichtbrechende Flüssigkeit von dem bekannten Geruch der gekauten, bitteren Mandeln. Das spezifische Gewicht bewegt sich zwischen 1,045 und 1,070 und steigt mit dem Blausäuregehalt, der durchschnittlich 2—4 % beträgt. Es löst sich in etwa 300 Teilen Wasser, ferner in 2,5 Volumen 60 %igen und in 1—2 Volumen 70 %igen Alkohols. Entblausäuertes Bittermandelöl hat ein spezifisches Gewicht von 1,050—1,055; ein höheres spezifisches Gewicht kann durch eine teilweise Oxydation des Öles veranlaßt sein. An der Luft geht es nämlich durch Aufnahme von Sauerstoff sehr rasch in Benzoesäure über. Es ist daher sorgfältig vor Luft und Licht zu schützen und in gut verschlossenen Flaschen an einem dunklen Orte aufzubewahren. Blausäurehaltiges Bittermandelöl ist haltbarer als blausäurefreies, ebenso wirkt ein Zusatz von 10 % Spiritus konservierend.

Bittermandelöl besteht fast ganz aus Benzaldehyd, der heute in großem Maßstab fabrikmäßig aus Toluol hergestellt wird. Das Toluol wird zunächst durch Chlorieren in Benzalchlorid,  $C_6H_5CHCl_2$ , übergeführt und dieses dann durch Erhitzen mit Kalkmilch in eisernen Kesseln unter Druck in Benzaldehyd verwandelt.

Das Bittermandelöl wird vielfach verfälscht, namentlich mit künstlichem Bittermandelöl, Nitrobenzol und Alkohol.



Ein Zusatz von synthetisch zusammengesetztem Öl könnte unbedenklich erscheinen, da das natürliche Öl von diesem nicht verschieden ist; doch kann das künstliche Öl das natürliche Öl bei sehr feinen Parfümerien nicht ersetzen, da es fast immer kleinere Mengen unersetzer Chlorverbindungen enthält, die seinen Geruch beeinträchtigen. Der Zusatz eines solchen Öles läßt sich durch den Nachweis von Chlor sehr leicht ermitteln. Man verfährt dabei nach Schimmel & Co. wie folgt: In eine kleine Porzellanschale, die in einer größeren von etwa 20 cm Durchmesser steht, wird ein fidibusartig zusammengefaltetes und mit dem zu untersuchenden Öle getränktes Stückchen Filtrierpapier gebracht und angezündet. Dann wird schnell ein bereit gehaltenes, etwa 2 l fassendes, innen mit destilliertem Wasser befeuchtetes Becherglas darüber gestürzt. Die Verbrennungsgase schlagen sich an den feuchten Wänden des Becherglases nieder und werden mit wenig destilliertem Wasser auf ein Filter gespült. Das Filtrat darf nach Zusatz von Silbernitratlösung keine Trübung, noch viel weniger aber einen Niederschlag von Chlorsilber geben. Reines natürliches Bittermandelöl gibt niemals eine Chlorreaktion. Der Sicherheit wegen ist bei jeder Prüfung eine Gegenprobe mit reinem Bittermandelöl zu machen, da Täuschungen vorkommen können, wenn das Wasser und die Gefäße nicht frei von Chlorverbindungen sind.

Da neuerdings auch chlorefreier Benzaldehyd in den Handel gebracht wird, so ist das Ausbleiben der Chlorreaktion noch kein sicheres Zeichen für die Abwesenheit von künstlichem Öl; in allen Fällen aber, wo Chlor gefunden wird, ist der Nachweis eines solchen Zusatzes mit positiver Gewißheit geliefert.

Der Nachweis von fremden Ölen im Bittermandelöl gelingt leicht, wenn man den Benzaldehyd in seine Verbindung mit Bisulfit überführt und von den nichtaldehydischen Beimengungen trennt. In ein größeres Reagenzglas von etwa 100 g Inhalt werden 5 g des zu untersuchenden Öles mit 45 g Natriumbisulfitlösung gegeben und gut umgeschüttelt. Dann fügt man noch 60 g Wasser hinzu und stellt das Glas in heißes Wasser, worauf bei reinen Ölen eine klare Lösung erfolgt. Fremde Körper sammeln sich an der Oberfläche der Flüssigkeit an und können getrennt und weiter untersucht werden.

Zur Prüfung auf Nitrobenzol (Mirbanöl) nimmt man entweder das auf der Bisulfitlösung schwimmende Öl oder das ursprüngliche Öl, löst es in der zwanzigfachen Menge Alkohol, verdünnt mit Wasser bis zur bleibenden Trübung, setzt etwas Zink und verdünnte Schwefelsäure hinzu und überläßt das Gemisch einige Stunden der Ruhe. Dann filtriert man, befreit die Lösung durch Eindampfen von Alkohol und kocht sie kurze Zeit mit einem Tropfen Kaliumbichromatlösung. Etwa vorhandenes Nitrobenzol wird zu Anilin reduziert, das sich durch violette Färbung der Flüssigkeit zu erkennen gibt.

Ein Zusatz von 3—5 % Alkohol wird namentlich von französischen und italienischen Fabrikanten gemacht, um einen Wassergehalt des Öles, welcher bei niedriger Temperatur ein Trübwerden des Öles hervorruft, zu verdecken. Zum Nachweis wird eine Probe des Öles in

einem Destillierapparate gelinde erwärmt und mit den zuerst übergegangenen Tropfen die Jodoformreaktion angestellt.

**Eukalyptusöl** (*Oleum Eucalypti*) wird aus den Blättern verschiedener Bäume der Gattung *Eucalyptus* gewonnen. Nach Merk müssen vor allem zwei Sorten streng auseinander gehalten werden: das *Ol. Eucalypti* aus den Blättern von *Eucalyptus Globulus* und das sogenannte *Ol. Eucalypti australe*. Ersteres findet Anwendung in der Medizin, letzteres, welches erheblich billiger ist, hauptsächlich in der Parfümerie; doch stimmen wir vollständig der Ansicht von Piesse bei, daß Eukalyptusöl seinem Geruche nach durchaus nicht verdient, unter die Parfüms gezählt zu werden. „Eukalyptus hat einen Geruch zwischen Terpentinsel und Cajepusel, und solange die Parfümerie eine Kunst der süßen Gerüche ist, kann ein solches Öl nicht als Parfüm bezeichnet werden.“

Das Eukalyptusöl ist in nicht rektifiziertem Zustande meist gelblich, rektifiziert dagegen farblos, klar, dünnflüssig, leichter als Wasser von starkem Geruch und brennendem Geschmack. Das Öl von *Eucalyptus Globulus* hat ein spezifisches Gewicht von 0,910—0,930, löst sich in jedem Verhältnis in 90 %igem Weingeist und in 2—3 Volumen 70 %igem Weingeist; es dreht rechts,  $\alpha_D$  bis  $+15^\circ$ , und besteht in der Hauptsache aus Eucalyptol. Das sogenannte australische Eukalyptusöl hat ein spezifisches Gewicht von 0,86—0,91 und ist meist von sehr unvollkommener Löslichkeit, denn selbst von 90 %igem Alkohol sind gewöhnlich mehrere Volumina zur Lösung erforderlich, die in vielen Fällen nicht einmal ganz vollständig ist; es dreht die Ebene des polarisierten Lichts stark nach links und enthält als Hauptbestandteil Phellandren, dagegen nur wenig Eucalyptol.

**Fenchelöl** (*Oleum Foeniculi*) wird aus den Samen von *Foeniculum vulgare Gaertner* destilliert. Es ist farblos oder schwach gelblich, dünnflüssig, von dem eigentümlichen Fenchelgeruch. Es hat ein spezifisches Gewicht von 0,965—0,977, einen Drehungswinkel  $\alpha_D = +11^\circ$  bis  $+24^\circ$ . Es löst sich in gleichen Teilen 90 %igem Alkohol und in 5—8 Volumen 80 %igem. Es enthält 50—60 % Anethol, ferner Fenchon, ein Keton von der Formel  $C_{10}H_{16}O$  und mehrere Terpene.

Direkte Fälschungen kommen bei diesem Öl fast gar nicht vor; nur wird ihm häufig durch Fraktionieren oder Ausfrieren das Anethol teilweise entzogen. Man ermittelt dies am besten durch Bestimmung des Erstarrungspunktes, der nicht unter  $+5^\circ C$  betragen darf.

**Geraniumöl** (*Oleum Geranii*) wird aus den Blättern mehrerer Pelargoniumarten durch Destillation mit Wasser gewonnen. Es ist eine farblose, grünliche oder bräunliche Flüssigkeit von angenehmem, rosenähnlichem Geruch. Im Handel kommen verschiedene Sorten vor, die kleine Abweichungen in ihren Eigenschaften zeigen. Das französische Geraniumöl hat ein spezifisches Gewicht von 0,896—0,905, einen Drehungswinkel  $\alpha_D = -7^\circ 30'$  bis  $-10^\circ$ , das afrikanische ein spezifisches Gewicht von 0,892—0,904, einen Drehungswinkel  $\alpha_D = -6^\circ 30'$  bis  $-12^\circ$ , das Réunionöl ein spezifisches Gewicht von 0,888—0,896, einen Drehungswinkel  $\alpha_D = -8^\circ$  bis  $-14^\circ$ , das spa-

nische ein spezifisches Gewicht von 0,897—0,907, einen Drehungswinkel  $\alpha_D = -7^\circ 30'$  bis  $-11^\circ$ . Die drei zuerst genannten Öle sind gewöhnlich in 2—3 Teilen 70 %igem Alkohol klar löslich; bei dem spanischen ist die Lösung meist durch Kristallflitter von Paraffin, die bei längerem Stehen an der Oberfläche sich ansammeln, getrübt. Eine Abscheidung von Öltröpfen am Boden des Gefäßes würde auch beim spanischen Öl eine Verfälschung mit fettem Öl anzeigen.

Unter den Geraniumölen des Handels spielen das von Réunion und das afrikanische die größte Rolle. Die Grünfärbung einzelner Öle, besonders des Réunionöles, rührt nicht von Kupfer her, sondern von einem in den höchsten Fraktionen enthaltenen, im reinen Zustande wahrscheinlich blauen Körper. Durch den Transport in Blechbüchsen, in denen das Geraniumöl meist versandt wird, nimmt es häufig eine braune Farbe und einen höchst unangenehmen Geruch nach faulen Eiern an. Dieser ist leicht zu entfernen, wenn man das Öl in flachen Schalen einige Tage lang der Luft aussetzt.

Der Hauptbestandteil aller Geraniumöle ist Geraniol, ein Alkohol von der Formel  $C_{10}H_{18}O$ . Ferner ist darin ein zweiter Alkohol, Zitronellol  $C_{10}H_{20}O$ , enthalten, letzterer besonders reichlich im Réunionöle.

Verfälscht wird das Geraniumöl mit Terpentinöl, Zedernholzöl, Gurjunbalsamöl und fettem Öl, Zusätze, die leicht durch ihre Unlöslichkeit in 70 %igem Alkohol nachzuweisen sind. Fettes Öl bleibt bei der Destillation mit Wasserdampf im Rückstand.

**Grasöle.** Eine Anzahl Gräser, die zur Gattung Cymopogon gehören und besonders in Ostindien und auf den Inseln des indischen Archipels heimisch sind, sind infolge eines Gehalts an ätherischem Öl wohlriechend und werden deshalb jetzt vielfach kultiviert. Die aus solchen Grasarten gewonnenen Öle sind das Zitronellöl, das Palmarosaöl, das Gingergrasöl, das Lemongrasöl und das Vetiveröl.

Das Zitronellöl (Oleum Citronellae) wird aus Cymopogon Nardus Stapf. (Andropogon Nardus L.) destilliert, einem Grase, das hauptsächlich auf Ceylon, der Halbinsel Malakka, sowie auf Java angebaut wird. Man unterscheidet das geringere Ceylon- und das wertvollere Javaöl.

Das Ceylon-Zitronellöl ist eine gelbe bis gelbbraune, manchmal durch Kupfer grün gefärbte Flüssigkeit. Oft werden ursprünglich braune Öle durch Stehen an der Luft grün; dies tritt nicht ein, wenn das Kupfer durch Schütteln mit verdünnten wässerigen Säuren entfernt wird. Es hat ein spezifisches Gewicht von 0,898—0,920, das Drehungsvermögen  $\alpha_D$  ist links,  $-7^\circ$  bis  $-22^\circ$ . Es soll sich in 1 bis 2 Volumen 80 %igem Alkohol klar lösen und auch bei Zusatz bis zu 10 Volumen des Lösungsmittels eine höchstens opalisierende Lösung geben, die aber beim Stehen keine Öltröpfchen abscheiden darf. Der Hauptträger des Geruches ist das Citronellal, ein Aldehyd von der Formel  $C_{10}H_{18}O$ , das zu etwa 5—10 % im Öl enthalten ist. Von Terpenen enthält das Öl nur 10—15 %. Von sauerstoffhaltigen Bestandteilen alkoholischer Natur ist als wichtigster Geraniol zu nennen, das zu etwa 30—40 % im Ceylonöl vorkommt.

Java-Zitronellöl ist farblos bis blaßgelb, hat ein spezifisches Gewicht von 0,885—0,901 bei 15° C, es dreht nach links bis — 5°, und ist löslich in 1—2 Volumen 80 %igem Alkohol. Sein Geruch ist bedeutend feiner als der des Ceylonöles.

Eine bestimmte Verseifungszahl gibt Zitronellöl nicht, da man wegen der langsamen Zersetzung des Zitronellals durch das Alkali je nach der Dauer des Kochens verschiedene Resultate erhält.

Bei der Prüfung ist das Hauptaugenmerk auf die Verfälschungen mit fettem Öl und Petroleum zu richten. Letzteres erniedrigt das spezifische Gewicht ziemlich stark, während fettes Öl in dieser Hinsicht kaum bemerkbare Abweichungen hervorbringt. Beide Verfälschungsmittel können durch ihr Verhalten gegen 80 %igen Alkohol erkannt werden. Fettes Öl setzt sich nach längerem Stehen in Tropfen am Boden ab, während Petroleum sich an der Oberfläche der Flüssigkeit ausscheidet. Mit fettem Öl verfälschtes Zitronellöl ist weder in 1—2, noch in 10 Teilen 80 %igen Alkohols löslich, während ein mit nicht allzugroßen Mengen Petroleum versetztes Öl mit 1—2 Teilen Alkohol eine klare Lösung gibt, die sich bei weiterem Zusatz des Lösungsmittels trübt und erst beim längeren Stehen Tropfen an der Oberfläche abseheidet.

Zur Beurteilung des Öles ist die Azetylierung sehr zu empfehlen; der Gehalt an Gesamtgeraniol (Geraniol und Citronellal) soll bei Ceylon-Zitronellöl wenigstens 54 %, bei Javaöl etwa 80 % und darüber betragen.

Palmarosaöl (*Oleum Palmarosae* s. *Geranii indicum*), auch indisches Grasöl, Rusaöl, indisches oder türkisches Geraniumöl genannt, ist das Öl der Blätter von *Cymbogon Martini* Stapf. var. *Motia* (*Andropogon Schoenanthus* L.), einem Grase, das in Vorderindien sehr verbreitet ist. Die Bezeichnung türkisches Geraniumöl stammt aus früherer Zeit, wo das Öl über Konstantinopel auf den europäischen Markt kam. In Konstantinopel wird es auf besondere Weise präpariert und dient in großem Maßstabe zur Verfälschung des Rosenöles.

Das Palmarosaöl ist farblos oder hellgelb und hat einen angenehmen, an Rosen erinnernden Geruch. Sein spezifisches Gewicht beträgt 0,887—0,900. Das optische Verhalten ist verschieden, indem ein Teil der Öle schwach nach rechts, ein anderer schwach nach links dreht oder inaktiv ist. In 3 oder mehr Teilen 70 %igen Alkohols ist das Öl klar löslich. Seine Verseifungszahl liegt zwischen 12 und 50. Der Hauptbestandteil des Palmarosaöles (76—93 %) ist Geraniol, ein Alkohol von der Formel  $C_{10}H_{18}O$ , der bei 232—233° C siedet. Terpene enthält das Öl nur sehr wenig.

Das Palmarosaöl wird vielfach verfälscht. Von fremden Zusätzen sind gefunden: Gurjunbalsamöl, Zedernöl, Terpentinöl, Petroleum und Kokosöl. Sie alle verraten sich durch ihre Unlöslichkeit in 70 %igem Alkohol. Petroleum und Terpentinöl verringern das spezifische Gewicht, während fettes Öl dasselbe erhöht. Fettes Öl erhöht außerdem die Esterzahl und bleibt bei der Destillation mit Wasserdampf im Rückstand. In zweifelhaften Fällen ist es ratsam, eine Azetylierung vorzunehmen. Öle von geringerem Geraniolgehalt als 75 % sind zu beanstanden.

Gingergrasöl stammt von *Cymbopogon Martini* Stapf var. *Sofia*, einer Grasart, die vom *Palmarosa*gras eigentlich nur durch das anders beschaffene ätherische Öl zu unterscheiden ist. Der Geruch weicht stark von dem des *Palmarosa*öles ab und ist weniger fein als dieser. Das spezifische Gewicht liegt zwischen 0,90 und 0,953, die Drehung zwischen  $+54$  und  $-30^\circ$ . In 70 %igem Alkohol ist Gingergrasöl nicht immer klar löslich, wohl aber in 0,5—1,5 Volumen u. m. 80 % igen Alkohols, doch zeigt auch hier die verdünnte Lösung bisweilen geringe Opaleszenz. Bemerkenswerte Bestandteile des Gingergrasöles sind Geraniol und Dihydrocuminalkohol.

Lemongrasöl, indisches Verbenaöl (*Oleum Andropogonis citrati*) wird aus *Cymbogon flexuosus* Stapf. (*Andropogon citratus* D. C.), einem in Ostindien, an der Malabarküste, in größerem Maßstabe angebauten Grasse, durch Destillation gewonnen. Es ist von rötlichgelber bis braunroter Farbe und von intensiv zitronenartigem Geruch und hat ein spezifisches Gewicht von 0,895—0,905. Es ist in Alkohol leicht löslich, selbst in verdünntem, denn es gibt mit 3 und mehr Teilen 70 %igem Alkohol klare Lösungen. Es enthält als Hauptbestandteil (70—85 %) Citral, einen Aldehyd von der Formel  $C_{15}H_{24}O$  mit sehr kräftigem Zitronengeruch.

Fig. 127. Kölbchen zur Bestimmung des Zitralgehaltes ätherischer Öle.

Ein unter dem Namen „westindisches Lemongrasöl“ bekanntes Destillat stammt von *Cymbopogon citratus* Stapf. Man baut diese Grasart besonders auf Ceylon und den Straits Settlements, außerdem aber auch in Nieder-Burma, auf Java, in Afrika, Brasilien, Westindien, Guinea usw. Es unterscheidet sich von dem ostindischen Öl hauptsächlich durch die schlechtere Löslichkeit, denn selbst bei Verwendung von 90 %igem Alkohol trübt sich die zunächst klare Lösung meist auf weiteren Alkoholzusatz. Spezifisches Gewicht 0,870—0,912. Der Citralgehalt schwankt zwischen 53 und 83 %.

Über die Qualität des Öles gibt eine quantitative Bestimmung des Citrals Auskunft. Zur Bestimmung benutzt man nach Schimmel & Co. das in Fig. 127 in  $\frac{1}{3}$  natürlicher Größe abgebildete Glaskölbchen (Aldehydkölbchen) von 100 ccm Inhalt, das mit einem etwa 13 cm langen Hals von 8 mm lichter Weite versehen ist, der in  $\frac{1}{10}$  ccm eingeteilt ist. Der ganze Hals faßt etwas über 6 ccm; der Nullpunkt der Skala befindet sich ein wenig oberhalb der Stelle, wo der Kolben in den Hals übergeht. In diesem Kölbchen durchschüttelt man 10 ccm Öl mit einer gleichen Menge einer ungefähr 30 %igen Lösung von Natriumbisulfit und stellt es in ein kochendes Wasserbad. Nachdem das anfangs entstehende Gerinnsel flüssig geworden ist, fügt man nach und nach unter fortwährendem Erwärmen im Wasserbade und häufigem Umschütteln soviel Bisulfitlösung hinzu, bis das Kölbchen zu stark



drei Vierteln gefüllt ist. Dann erwärmt man noch einige Zeit im Wasserbade, bis keine festen Teilchen mehr in der Flüssigkeit schwimmen, die Salzlösung mit einem klaren Öl überschichtet und der zitronenartige Geruch verschwunden ist. Nach dem Erkalten füllt man das Kölbchen mit Bisulfitlösung auf, so daß das Öl in den Hals steigt und die untere Grenze der Ölschicht genau mit dem Nullpunkte der Skala auf dem Flaschenhalse abschneidet. Die Anzahl Kubikzentimeter des nicht in Reaktion getretenen Öles liest man auf der Skala ab und findet, indem man sie von 10 abzieht, den Zitralgehalt.

An Stelle der Bisulfitlösung kann man auch eine frisch bereitete, konzentrierte (40 %ige) Lösung von neutralem Sulfit verwenden, darf dann aber nur 5 ccm Öl in Arbeit nehmen, oder muß ein 200 ccm fassendes Aldehydkölbchen benutzen. Das bei der Reaktion freiwerdende Natriumhydroxyd muß von Zeit zu Zeit mit verdünnter Essigsäure (1 : 5) neutralisiert werden, da es auf den chemischen Vorgang im entgegengesetzten Sinne einwirkt. Um die Alkalibildung beobachten zu können, setzt man der Flüssigkeit einige Tropfen einer alkoholischen Phenolphthaleinlösung hinzu. Der Prozeß ist beendet, wenn bei weiterem Erwärmen selbst nach Zusatz von neuer Natriumsulfitlösung keine Rötung mehr eintritt. Im übrigen verfährt man wie bei der Bisulfitmethode.

Vetiveröl, Iwarankusaöl (*Oleum Vetiveris* s. *O. Iwarancusae* s. *O. Andropogonis muricati*) wird aus den sogenannten Cus-Cus, den Wurzeln der besonders in Vorderindien und auf Ceylon vorkommenden *Vetiveria zizanioides* Stapf. (*Andropogon muricatus* Retz.) gewonnen. Die Destillation wird wegen der damit verbundenen Schwierigkeiten meist in Europa ausgeführt, in neuerer Zeit wird sie aber auch auf Réunion betrieben. Die in Europa destillierten Öle haben ein spezifisches Gewicht von 1,015—1,040, die Réunionöle von 0,990—1,020. Die Unterschiede hängen teils mit der Destillation zusammen, teils aber auch damit, daß in Europa trockene, auf Réunion frische Wurzeln verarbeitet werden. Vetiveröl dürfte unter den ätherischen Ölen das dickflüssigste sein. Es ist von dunkelblonder bis dunkelbrauner Farbe und intensivem, stark anhaftendem Geruch. In der Parfümerie dient es hauptsächlich zum Fixieren leicht flüchtiger Gerüche. — Verfälschungen mit fettem Öl, die bisweilen vorgekommen sind, erkennt man an der Löslichkeit in Alkohol. 1 Teil Öl muß mit 2 Teilen 80 %igem Alkohol eine klare Lösung geben.

Irisöl, Veilchenwurzelöl (*Oleum Iridis*) wird aus der sogenannten Veilchenwurzel, dem Rhizom von *Iris florentina* L., *Iris pallida* Lam. und *Iris germanica* L., die hauptsächlich in der Provinz Florenz kultiviert werden, durch Dampfdestillation gewonnen. Es besitzt eine gelblichweiße bis gelbe Farbe und ist bei gewöhnlicher Temperatur von ziemlich fester, butter- oder wachsartiger Konsistenz, so daß es erst durch Erwärmen flüssig gemacht werden kann. Es besteht zum allergrößten Teile aus einem festen, geruchlosen Körper, dem das flüssige, lieblich duftende Öl anhängt. Der feste Anteil wurde früher als Irisstearopten bezeichnet; er ist aber nach Flückiger Myristir-



säure. Der den veilchenartigen Geruch bedingende Körper ist das Iron, ein Keton von der Formel  $C_{13}H_{20}O$ . Es ist erheblich teurer als das Ionon, von dem es sich im Geruch wesentlich unterscheidet, und findet nur zu ganz feinen Parfümerien Verwendung.

Das Irisöl ist eins von den ätherischen Ölen, die sich ohne Nachteil für die Qualität Jahre lang halten, und dient als Ersatz und zur Verstärkung des natürlichen Veilchengeruchs; es kann jedoch nur zu teureren, ganz feinen Parfümerien Verwendung finden, da es infolge der äußerst geringen Ausgiebigkeit der Wurzel (aus 1000 Teilen 1—2 Teile Öl) sehr teuer ist und im Preise größtenteils noch über dem Rosenöl steht. Ein noch viel kostspieligeres Produkt ist das flüssige Irisöl, das nur die wohlriechenden, etwa 15 % ausmachenden Bestandteile des festen Öles enthält und in der Hauptsache aus Iron besteht. Es spielt nach H. Mann in der Parfümerie eine große Rolle, weil es in Seifen sehr haltbar ist.

Als Irisöl wird im Handel zuweilen ein flüssiges oder halbflüssiges Öl angetroffen, das durch Destillation von Iriswurzel mit Zedernholzöl oder anderen ätherischen Ölen gewonnen wird oder auch nur ein Gemenge von solchen Ölen mit Irisöl ist.

Kümmelöl (Oleum Carvi) wird aus den zerkleinerten Samen von *Carum Carvi* L. durch Destillation gewonnen. Es ist im gereinigten, frischen Zustande farblos, sehr dünnflüssig, mit Kümmelgeruch und besitzt einen brennenden, erwärmenden Geschmack. Mit der Zeit nimmt das Öl eine gelbe Farbe an. Für die Destillation kommen hauptsächlich der holländische, der norwegische und der ostpreußische Kümmel in Betracht.

Das Kümmelöl besteht aus einer sauerstoffhaltigen Verbindung von der Formel  $C_{10}H_{14}O$ , welche früher als Carvol bezeichnet wurde, jetzt aber nach dem Vorschlage von Wallach Carvon genannt wird und der Träger des Kümmelgeruches ist, und einem von Schweizer Carven genannten Kohlenwasserstoff, welcher nach Wallachs Untersuchung *r*-Limonen ist. Das Kümmelöl ist löslich in 3—10 Volumen 80 %igen oder 1 Volumen 90 %igen Alkohols. Sein spezifisches Gewicht liegt zwischen 0,907 und 0,912. Je reicher das Öl an Carvon ist, um so höher ist das spezifische Gewicht. Die optische Drehung  $\alpha_D$  beträgt + 70 bis + 80°.

Die Trennung des Carvens und Carvons wird gewöhnlich durch fraktionierte Destillation bewirkt. Das Carvon, welches einen doppelt so starken Geruch und Geschmack wie Kümmelöl zeigt, löst sich bedeutend leichter in Spiritus als letzteres. Das Carven wird zu sehr niedrigen Preisen angeboten und dürfte sich deshalb zum Parfümieren billiger Seifen eignen.

Im Handel begegnet man häufig Kümmelölen, denen ein Teil des wertvollen Carvons entzogen ist, andererseits findet man oft unter der Bezeichnung „Carvol“ Öle, aus denen nur ein Teil, nicht alles Limonen entfernt ist. Derartige Produkte sind sehr leicht an ihrem abweichenden spezifischen Gewichte zu erkennen. Bei der Begutachtung von Carvol ist außerdem die Löslichkeit in 50 %igem Alkohol (15—20 Vo-

lumen) zu berücksichtigen. Der Carvongehalt und damit der Wert eines Kümmelöles kann aus seiner Dichte berechnet werden, indem man das spezifische Gewicht 0,964 für Carvon und 0,850 für Carven zugrunde legt. Bezeichnet nun  $a$  das spezifische Gewicht des zu untersuchenden Öles,  $b$  das spezifische Gewicht des Komponenten Carven,  $c$  die Differenz der spezifischen Gewichte des Carvons (0,964) und des Carvens (0,850), so erhält man die Menge des anderen Komponenten Carven  $x$  in Prozenten durch folgende Gleichung:

$$\frac{(a-b) \cdot 100}{c} .$$

Diese Bestimmungsmethode, die für praktische Zwecke ausreicht, beruht auf der Voraussetzung, daß Carvon und Carven die einzigen Bestandteile des Kümmelöles sind. Legt man Wert auf unbedingt genaue Resultate, so muß man das Carvon mit Hilfe von neutralem Natriumsulfit bestimmen, womit Carvon eine in Wasser lösliche Verbindung bildet. Die Ausführung der Bestimmung ist bei Lemongrasöl (S. 432) näher angegeben.

Kümmelöl wird häufig mit Alkohol gefälscht, weshalb eine Prüfung darauf nicht zu unterlassen ist; ferner sind stets spezifisches Gewicht und Löslichkeit in Weingeist zu bestimmen, um anderweitige Verfälschungen (Terpentinöl) oder carvonarme Öle erkennen zu können.

**Lavendelöl** (*Oleum Lavandulae*) wird im südlichen Frankreich, besonders in den Departements Drôme, Basses-Alpes und Vaucluse, aus den Blüten der dort wild wachsenden *Lavandula officinalis Chaix* in großen Mengen destilliert. Es ist dünnflüssig, farblos oder gelblich, von starkem Geruch und scharfem, aromatischem, etwas bitterem Geschmack und läßt sich mit 90 %igem Weingeist in jedem Verhältnis klar mischen, während von 70 %igem Alkohol 3 Teile erforderlich sind. Mit Dampf destillierte Öle erfordern aber zur Lösung bis zu 10 Volumen 70 %igen Alkohols, vereinzelt bleibt auch dann noch eine leichte Trübung bestehen. Das spezifische Gewicht ist 0,882—0,896, der Drehungswinkel  $\alpha_D = -3^\circ$  bis  $-9^\circ$ .

Auch in England wird Lavendelöl destilliert und zwar ausschließlich aus kultivierten Pflanzen, die Produktion ist aber im Vergleich mit der französischen von ganz untergeordneter Bedeutung. Das Öl führt den Namen Mitcham-Lavendelöl und ist besonders in England sehr geschätzt.

Das französische Lavendelöl enthält nach den Untersuchungen von Bertram und Walbaum als Hauptbestandteil *l*-Linalylazetat, dessen Menge bei den Handelsölen in der Regel 30—40 %, bei den in sachgemäßer Weise mit Dampf destillierten Ölen aber bis nahe an 60 % beträgt. Nach dem Gehalt an Linalylazetat teilt man die Lavendelöle in verschiedene Klassen ein und unterscheidet solche von 30, 35, 40 und 50 % und darüber. Der Wert des Öles steigt mit dem Estergehalt. Öle mit weniger als 30 % Linalylazetat sind meist verfälscht.

Das englische Lavendelöl unterscheidet sich vom französischen durch einen kampfer- oder vielmehr zineolartigen Nebengeruch, sowie durch seinen niedrigen Estergehalt; es enthält von letzteren nur 5—10 %.

Der Wert des französischen Lavendelöles hängt, wie aus dem oben Gesagten zu ersehen ist, abgesehen von der Feinheit und Reinheit des Geruchs, von seinem Gehalt an Linalylacetat ab. Bei der Prüfung und Wertbestimmung des Öles ist deshalb die quantitative Verseifung vorzunehmen. Ihre Ausführung ist auf S. 412 ausführlich beschrieben. — Bei der Prüfung auf fremde Zusätze sind ferner das spezifische Gewicht, das Drehungsvermögen und die Löslichkeit in 70 %igem Alkohol zu ermitteln. Die häufigsten Verfälschungsmittel sind Terpentinöl, Zedernholzöl und Spiköl. Terpentinöl verringert die Löslichkeit in 70 %igem Alkohol und erniedrigt das spezifische Gewicht. Spiköl beeinflusst die Löslichkeit nicht, verringert aber den Estergehalt. Zu neuerdings recht beliebten Zusätzen gehören auch hier künstliche Ester, worüber schon bei Bergamottöl Näheres gesagt wurde.

Aus den Blüten von *Lavandula spica* D. C. wird im südlichen Frankreich durch Destillation das Spiköl gewonnen. Es ist gelblich und nähert sich in seinem Geruch mehr dem Rosmarinöl als dem näher verwandten Lavendelöl. Es ist meist schwach rechtsdrehend, hat ein spezifisches Gewicht von 0,905—0,918 und löst sich in 2—3 und mehr Teilen 70 %igen Alkohols klar auf.

Verfälscht wird es hauptsächlich mit Terpentinöl, eine Verfälschung, die sich durch die Erniedrigung des spezifischen Gewichts und Verminderung der Löslichkeit zu erkennen gibt.

Die Lavendelöle sind sehr empfindlich gegen Luft und Licht, unter deren Einfluß sie einen terpentinartigen Geruch annehmen, weshalb sie in gut verschlossenen Gefäßen und im Dunkeln aufzubewahren sind.

**Linaloöl.** Mit dem Namen Linaloöl werden Öle aus dem Holze ganz verschiedener Bäume und verschiedener Herkunft wegen der großen Ähnlichkeit ihrer physikalischen und chemischen Eigenschaften bezeichnet. Die Heimat der einen ist Mexiko, die der anderen Französisch-Guayana. Das mexikanische Linaloöl stammt von *Bursera Delpechiana* Poiss. und möglicherweise auch von *Bursera Aloexylon* Engler ab. Die Stammpflanze des Linaloölholzes von Cayenne, welches von den Eingeborenen Likari genannt wird, ist noch nicht ganz sicher ermittelt.

Das mexikanische Öl ist dünnflüssig, wasserhell bis gelblich und von angenehmem Linaloolgeruch. Das spezifische Gewicht ist 0,875 bis 0,891, der Drehungswinkel  $\alpha_D = -3$  bis  $-14^\circ$ . Das Cayenneöl ist feiner im Geruch. Das spezifische Gewicht beträgt 0,870—0,880, der Drehungswinkel  $\alpha_D = -10^\circ$  bis  $-20^\circ$ . Mit 2 und mehr Teilen 70 %igen Alkohols geben beide Öle eine klare Lösung.

Die bei Linaloöl mehrfach beobachtete Verfälschung mit fetten Ölen kann durch dessen Unlöslichkeit in 70 %igem Alkohol, die Erhöhung des spezifischen Gewichts und die hohe Verseifungszahl nachgewiesen werden.

**Menthaöle.** Die Gattung *Mentha* liefert dem Handel die wesentlich voneinander verschiedenen ätherischen Öle: das Krauseminzöl, das Pfefferminzöl und das Poleyöl.

Man unterscheidet im Handel amerikanisches, englisches, deutsches und russisches Krauseminzöl. Das amerikanische und das englische Öl werden aus dem Kraute von Varietäten von *Mentha viridis* L. gewonnen, das deutsche hauptsächlich aus *Mentha spicata* Huds. var. *crispata* (Schrad.) Briq. und das russische Öl von Varietäten von *Mentha verticillata*. Das amerikanische, englische und deutsche Öl sind wenig voneinander verschieden. Alle drei Öle bilden eine farblose, grünliche oder grünlichgelbe Flüssigkeit von starkem Krauseminzgeruch. Mit dem Alter und durch Stehen an der Luft wird das Öl dunkler und dickflüssiger. Das spezifische Gewicht schwankt von 0,920—0,940. Die Öle enthalten 40—60 % Carvon; der Träger des charakteristischen Krauseminzgeruchs soll das Azetat des Dihydrocuminalkohols sein. Reine Krauseminzöle sind in gleichen Teilen 90 %igen Alkohols löslich; bei weiterem Zusatz des Lösungsmittels tritt Trübung ein.

Das russische Krauseminzöl, das zum großen Teil in Rußland selbst verbraucht wird, unterscheidet sich vom amerikanischen und deutschen Öl durch seinen faden und nur sehr schwach krauseminzartigen Geruch und sein geringeres spezifisches Gewicht, 0,883—0,889, ferner durch seinen geringen Carvon- und seinen hohen Linaloolgehalt.

Pfefferminzöl (*Oleum Menthae piperitae*) wird aus dem Kraute von *Mentha piperita* L. und einigen Abarten gewonnen. Die Hauptmenge des Öles liefert Japan, dann folgen Amerika und England; von geringerer Bedeutung sind das deutsche, französische und italienische Destillat. Für den Handel ist in neuerer Zeit das japanische Pfefferminzöl von allergrößter Wichtigkeit geworden. Im rohen Zustand hat es zwar einen eigentümlichen, etwas tranigen Geruch, durch entsprechende Reinigung lassen sich aber daraus Öle von vorzüglicher Beschaffenheit herstellen, u. a. auch die sogenannte Arzneibuchware. Auch die Verarbeitung japanischen Pfefferminzöles in Verbindung mit amerikanischem Öl liefert, wenn wirklich fachmännisch durchgeführt, eine Qualität, die den in früheren Jahren — ob mit Recht oder Unrecht sei dahingestellt — besonders geschätzten, englischen Marken vollkommen ebenbürtig ist. Von amerikanischen Ölen erfreuen sich die Marken H. G. Hotchkiß, A. M. Todd und Fritzsche Brothers eines sehr guten Rufes.

Pfefferminzöl ist dünnflüssig, farblos, gelblich oder grüngelb, von starkem, aber angenehmem Geruch und kühlendem, lange anhaltendem Geschmack. Altes Öl wird dickflüssig und reagiert dann sauer.

In ihren physikalischen Eigenschaften und ihrer chemischen Zusammensetzung zeigen die verschiedenen Pfefferminzöle Abweichungen, was sich leicht daraus erklärt, daß die in den verschiedenen Weltteilen Pfefferminzöl liefernden Pflanzen nicht identisch sind. Für die praktische Verwendung sind Geschmack und Geruch maßgebend, Eigenschaften, an denen geübte Kenner imstande sind, die drei hauptsäch-

lichsten Handelssorten, das englische, amerikanische und japanische Öl, voneinander zu unterscheiden, was wegen der großen Preisdifferenzen von Wichtigkeit ist. Durch die chemische und physikalische Untersuchung ist es nicht immer möglich, den Ursprung der Öle mit Sicherheit zu erkennen; ganz unmöglich ist es, wenn es sich um Gemische verschiedener Öle handelt.

Der Hauptbestandteil aller Pfefferminzöle ist das Menthol, ein Alkohol von der Formel  $C_{10}H_{20}O$ , von starkem Pfefferminzgeruch und kühlendem Geschmack. Das normale (ungetrennte) japanische Öl ist so reich an Menthol, daß es selbst bei gewöhnlicher Temperatur eine feste, mit Öl getränkte Kristallmasse bildet. Gerade bei den feinsten Ölen zeigen sich aber oft erst bei sehr langem Verweilen im Kältegemisch kristallinische Ausscheidungen, woraus hervorgeht, daß die Menge an kristallisierbarem Menthol nicht für die Güte des Öles maßgebend ist.

Der Unterschied in den spezifischen Gewichten der verschiedenen Pfefferminzöle ist zwar nicht sehr bedeutend, aber doch so groß, daß man bisweilen daraus auf den Ursprung der Öle schließen kann. Das amerikanische Öl hat meist eine Dichte von 0,900—0,920, das englische von 0,900—0,910, das normale japanische Öl von 0,895—0,902 (bei 24°!) und das von dem Rohmenthol getrennte flüssige Öl von 0,895—0,905. Gereinigtes japanisches Öl (sogenannte Arzneibuchware) hat ein spezifisches Gewicht von 0,900—0,910.

Die Pfefferminzöle lösen sich in 70 %igem Alkohol, amerikanisches und rohes japanisches Öl in 2,5—5 Volumen, englisches und gereinigtes japanisches Öl (Arzneibuchware) in 2—3,5 Volumen; auf weiteren Alkoholzusatz bleibt die Lösung bei der Arzneibuchware stets und beim englischen Öl meist klar, während bei den beiden anderen Sorten gewöhnlich Opaleszenz bis Trübung eintritt.

Um die Herkunft eines Pfefferminzöles zu erkennen, wird auch eine Farbreaktion empfohlen, die aber, wie hier ausdrücklich betont sein soll, nicht immer ausschlaggebend ist. Mischt man im Reagenzglas 5 Tropfen amerikanisches oder englisches Pfefferminzöl mit 1 ccm Eisessig, so tritt nach Verlauf von einigen Stunden eine blaue Färbung ein, die allmählich an Intensität zunimmt und nach etwa 24 Stunden ihr Maximum erreicht. Hierauf zeigt die Mischung mit amerikanischem Öl im durchfallenden Lichte ein tiefes Dunkelblau, während sie im auffallenden Lichte prachtvoll kupferfarbig fluoresziert. Bei englischem Öl sind diese Erscheinungen weniger intensiv; oft tritt nur eine hellblaue Färbung mit schwach rötlicher Fluoreszenz auf. Japanisches Öl zeigt diese Reaktion nicht, die Mischung bleibt farblos. Gelindes Erwärmen beschleunigt das Eintreten der Reaktion sehr; man erhält aber dann kein so reines Blau, sondern eine mehr violette Nuance. Zum Gelingen der Reaktion ist der Zutritt der Luft erforderlich; schließt man diese vollständig ab, so ist selbst nach mehreren Tagen keine Färbung wahrzunehmen.

Als Verfälschungsmittel für Pfefferminzöl werden angegeben: fette Öle, Petroleum, Weingeist, Terpentinöl und andere ätherische Öle.



Auf Spiritus ist in der auf S. 415 angegebenen Weise gesondert zu prüfen. Die meisten übrigen Verfälschungen beeinträchtigen die Löslichkeit in 70 %igem Alkohol sowie den Mentholgehalt, dessen Bestimmung daher von großem Werte ist. Man verfährt dabei in der auf S. 412 beschriebenen Weise, wo auch die Berechnung angegeben ist.

Zwar wird hierdurch der in dem Öl vorhandene Mentholgehalt nicht ganz genau ausgedrückt, da bei dieser Berechnung angenommen ist, daß alles Menthol, das als Ester zugegen ist, an Essigsäure gebunden sei, während es in Wirklichkeit teilweise auch mit Isovaleriansäure verbunden ist; außerdem bleibt dabei unberücksichtigt, daß ein Teil des Menthols schon von vornherein als Ester in dem Öl vorhanden ist, für die Praxis genügen aber die so erhaltenen Resultate.

Poleyöl (*Oleum Menthae Pulegii*) wird im südlichen Frankreich, Spanien, Algier und der asiatischen Türkei durch Destillation des Krautes von *Mentha Pulegium* L. gewonnen. Es hat eine gelbliche bis rötlichgelbe Farbe und einen starken, pfefferminzähnlichen Geruch und löst sich in 2 und mehr Teilen 70 %igem Alkohol klar auf. Das spezifische Gewicht ist 0,930—0,960, der Drehungswinkel  $\alpha_D = +15^\circ$  bis  $+25^\circ$ . Der Geruch des Poleyöles wird durch den wesentlichen Gehalt an Pulegon, ein Keton von der Formel  $C_{10}H_{16}O$ , bedingt.

Nelkenöl (*Oleum Caryophyllorum*) wird aus den Gewürznelken, den getrockneten Blütenknospen von *Caryophyllus aromaticus* L. *Eugenia caryophyllata* Thunb.) gewonnen. Es ist, frisch destilliert, eine fast farblose bis gelbliche Flüssigkeit, die mit zunehmendem Alter dunkler wird, von dem starken Geruch der Gewürznelken und anhaltend brennendem Geschmack. Das spezifische Gewicht schwankt von 1,043—1,070. Das Öl ist in 2 Teilen 70 %igem Alkohol löslich.

Der Hauptbestandteil des Nelkenöles, der zugleich den Geruch bedingt, ist Eugenol, ein Phenol von der Formel  $C_{10}H_{12}O_2$ . Es ist schwach gelblich gefärbt, hat den Geruch und Geschmack der Gewürznelken, gibt mit Eisenchlorid in alkoholischer Lösung Blaufärbung und liefert bei der Oxydation Vanillin und Vanillinsäure. Der Eugenolgehalt eines guten Nelkenöles beträgt wenigstens etwa 80 %. Die Bestimmung erfolgt mit 3 %iger Natronlauge unter Erwärmen im Wasserbad, um das im Nelkenöl neben Eugenol vorhandene Azeteugenol mitzubestimmen, wozu man zweckmäßig das auf S. 432 beschriebene Aldehydkölbchen verwendet.

Ein geringeres Nelkenöl erhält man aus den Stengeln der Nelkenknospe. Es kommt unter dem Namen Nelkenstielöl in den Handel, ist in seinen Eigenschaften dem Nelkenöl sehr ähnlich, hat aber einen weniger angenehmen Geruch. Es wird häufig als Nelkenöl verkauft, eine Fälschung, die sich nur am Geruch erkennen läßt. — Verfälschungen verraten sich durch die Erniedrigung des spezifischen Gewichts und des Eugenolgehalts, manche auch dadurch, daß die Öle nicht in 2 Teilen 70 %igem Alkohol klar löslich sind.

**Origanumöle.** Durch Destillation des Krautes von *Origanum Majorana* L. wird das Majoranöl (*Oleum Majoranae*) gewonnen. Es ist gelblich oder grünlichgelb und wird nach längerer Zeit dunkler. Der



Geruch des Majoranöles ist weniger angenehm als der des Krautes, der Geschmack gewürzhaft. Das spezifische Gewicht ist 0,89—0,91, der Drehungswinkel  $\alpha_D = +15^\circ$  bis  $+19^\circ$ . Das Öl gibt mit gleichen Teilen 90 %igem und 2 Teilen 80 %igem Weingeist eine klare Lösung.

Aus dem Kraut von *Origanum vulgare* L. erhält man das Dostenöl (*Oleum Origani vulgaris* s. *Ol. Origani gallicum*), ein Öl von kräftig aromatischem Geruch, das wenig oder gar keine Verwendung findet.

Die französischen Dostenöle des Handels sind nach Schimmel & Co. meist poleiartig riechende Kompositionen, in denen keine Spur des echten Öles enthalten sein dürfte.

Spanisch Hopfenöl oder kretisch Dostenöl (*Oleum Origani cretici*) wird durch Destillation der blühenden Pflanzen verschiedener *Origanum*-arten (u. a. *Or. hirtum*, *Or. smyrnaeum*) gewonnen. Die Haupthandelsmarken sind das Triester, das Smyrnaer und das Cyprische *Origanum*öl.

Das Triester Öl hat einen starken, thymianähnlichen Geruch und einen beißenden Geschmack. Es ist, frisch destilliert, von goldgelber Farbe, die aber bei Berührung mit der Luft in dunkelbraun bis grauschwarz übergeht. Es hat ein spezifisches Gewicht von 0,94—0,98, löst sich in 3 Teilen 70 %igem Alkohol klar auf und enthält 60—85 % Carvacrol, ein Phenol von der Formel  $C_{10}H_{14}O$ .

Das Smyrnaer Öl hat eine goldgelbe bis braune Farbe, einen milden, etwas an Linalöl erinnernden Geruch und ein spezifisches Gewicht von 0,898—0,960. Es löst sich in 3 Teilen 70 %igem Alkohol klar auf und hat einen Carvacrolgehalt von meist 25—60 % und daneben einen nicht unbedeutenden Gehalt an Linalool.

Das Cyprische Öl ist ebenfalls anfangs von heller, später von dunkler Farbe und zeigt dieselbe Löslichkeit wie die vorhergehenden. Das spezifische Gewicht liegt zwischen 0,962 und 0,967, der Carvacrolgehalt zwischen 70 und 84 %.

**Patchouliöl.** Unter den das Patchouliöl liefernden Pflanzen ist an erster Stelle *Pogostemon Patchouli Pellet.* zu nennen, eine Labiate, die hauptsächlich in den Straits Settlements kultiviert und entweder an Ort und Stelle auf Öl verarbeitet oder von Singapore aus getrocknet in den Handel gebracht wird. Weiterhin dienen zur Ölgewinnung *Pogostemon Heyneanus Benth* (besonders auf Java angebaut, wo sie „Dilem“ heißt), *Microtaena cymosa Prain* (*Plectranthus Patchouli Clarke*) und *Microtaena robusta Hemsl.*, die das chinesische Patchouli liefert. Beim Einkauf von Patchoulikraut ist Vorsicht geboten, da es vielfach verfälscht wird, namentlich mit den Blättern von Ruku (*Ocimum basilicum* L.) und anderen Pflanzen.

Das Patchoulikraut verdankt seinen eigentümlichen, durchdringenden Geruch einem ätherischen Öle, das zu 1,5—4 % darin enthalten ist.

Die Hauptmenge des Öles dürfte in Europa gewonnen werden. Es bildet eine gelblich- oder grünlichbraune bis dunkelbraune, sehr dicke Flüssigkeit, aus der sich beim Stehen bisweilen Kristalle abscheiden. Es besitzt in unverdünntem Zustande einen widerlichen, dauernd anhaftenden, fast moderigen Geruch, der aber, wenn man das Öl in ge-

ringen Dosen bzw. in gehöriger Verdünnung und in geeigneter Mischung mit anderen ätherischen Ölen verwendet, sich weit angenehmer gestaltet, weshalb es schon seit geraumer Zeit in der Parfümeriefabrikation eine Rolle spielt. Für den Parfümeriefabrikanten hat es den Vorteil, daß es sehr ausgiebig und sehr nachhaltig ist, aber auch wieder das unangenehme, daß es sich mit anderen Parfüms nicht vereinigt, sondern immer durchriecht. Stets darf es nur in sehr geringen Mengen oder in sehr starker Verdünnung angewandt werden.

Das spezifische Gewicht der in Europa destillierten, reinen Öle liegt zwischen 0,966 und 0,995, der Drehungswinkel  $\alpha_D$  beträgt  $-50^\circ$  bis  $-68^\circ$ . Das Öl löst sich in gleichen Teilen 90 %igem Alkohol klar auf und bleibt in der Regel bei weiterem Alkoholzusatz klar; bisweilen tritt bei 2 Volumen des Lösungsmittels eine Trübung ein, die aber nach Hinzufügung von 4—5 Volumen wieder verschwindet. Von den importierten Ölen besitzen viele dieselben Eigenschaften, andere verhalten sich abweichend, sind spezifisch leichter, schlechter löslich und von geringerer Drehung. Möglicherweise hängt das mit der verschiedenen Destillationsart zusammen, die Unterschiede können aber auch durch Verfälschungen veranlaßt sein, da sich beispielsweise durch Zusatz von Zedernöl (einem öfter beobachteten Fälschungsmittel des Patchouliöles) zu den europäischen Destillaten Öle von der Beschaffenheit der importierten herstellen lassen.

Die Java-Patchouliöle, die auch Dilemöle genannt werden, haben im allgemeinen einen schwachen Geruch und verhalten sich auch sonst z. T. anders. Spezifisches Gewicht 0,917—0,967, optische Drehung  $+2^\circ 30'$  bis  $-54^\circ$ , löslich in 1—10 Volumen 90 %igen Alkohols.

Über die den charakteristischen Geruch des Patchouliöles bedingenden Substanzen ist noch nichts Sicheres bekannt; etwa 95 % des Öles bestehen aus Körpern, die für seinen Geruch wertlos sind. Beim Stehen des Öles scheidet sich daraus gelegentlich Patchoulialkohol (Patchouli-kampfer) aus, eine bei  $56^\circ$  schmelzende, geruchlose Verbindung von der Formel  $C_{15}H_{26}O$ .

Rosenöl (Oleum Rosarum) stammt zum großen Teil aus Bulgarien und wird aus den Blüten der *Rosa damascena* Miller durch Destillation mit Wasser gewonnen. Die geringen Mengen Rosenöl, die im Süden Frankreichs hergestellt werden, bleiben im Lande und decken bei weitem nicht einmal den französischen Bedarf; die Destillation geschieht hier überhaupt vorzugsweise, um Rosenwasser zu gewinnen. Ebenso kommen die in anderen Ländern, wie Kleinasien, Spanien, Sachsen gewonnenen Mengen für den Weltmarkt nicht in Betracht. Im Jahre 1883 haben Schimmel & Co. die ersten Versuche gemacht, Rosenöl in Deutschland fabrikmäßig herzustellen. Anfangs benutzte man die Blüten der *Rosa centifolia* L.; im Jahre 1888 erhielt die Firma aus Bulgarien eine größere Menge Rosensträucher, und jetzt sind mit dieser Rosensorte etwa 35 ha in der Nähe von Miltitz, 12 km von Leipzig, bepflanzt. Die des Morgens gepflückten Rosen kommen, da sie längeres Lagern nicht vertragen, sofort zur Verarbeitung. Etwa 5000—6000 kg Blüten geben 1 kg Öl. Dank der besonderen Sorgfalt in der Darstellung

ist deutsches Öl dem bulgarischen im Geruch bedeutend überlegen und, obwohl sein Stearoptengehalt außerordentlich hoch ist, doch doppelt so intensiv und ausgiebig wie dieses.

Dem bulgarischen Öl etwa gleich an Geruchsstärke ist das von Schimmel & Co. dargestellte „Rosengeraniol“, zu dessen Gewinnung 2500 kg frischer Rosen mit 1 kg Geraniol zusammen destilliert werden.

In Frankreich und Deutschland werden die Rosen außerdem mit Fett oder Petroläther (vgl. S. 403 ff.) extrahiert, wodurch der Rosenriechstoff in viel größerer Natürlichkeit gewonnen wird als bei der Wasserdampfdestillation, bei der der größte Teil des Phenyläthylalkohols im Destillationswasser bleibt. Auch in Bulgarien arbeitet man schon nach dem Extraktionsverfahren.

Das bulgarische Rosenöl des Handels ist hellgelb, manchmal mit einem Stich ins Grüne. Bei 21—25° C von der Konsistenz des fetten Mandelöles hat es einen starken, betäubenden Geruch nach frischen Rosen und einen etwas scharfen, balsamischen Geschmack. Bei etwa 18—21° C scheiden sich aus dem Öle spießige oder lamellenförmige, glänzende, irisierende Kristalle ab, die wegen ihres niedrigen spezifischen Gewichtes sich im oberen Teile des Öles ansammeln und dessen Oberfläche mit einer dünnen Haut bedecken, die sich beim Bewegen des Öles leicht zerteilt. Bei stärkerer Abkühlung erstarrt das Öl zu einer durchscheinenden, weichen Masse, die schon durch die Wärme der Hand wieder verflüssigt werden kann. Das spezifische Gewicht, das mit höherem Stearoptengehalt sinkt, schwankt in der Regel zwischen 0,855 und 0,870 bei 20° C. Der Drehungswinkel  $\alpha_D = -1^\circ$  bis  $-4^\circ$ . Wegen seines Gehalts an schwerlöslichen Paraffinen gibt Rosenöl selbst mit sehr großen Mengen 90 %igen Alkohols nur trübe Mischungen, aus denen sich das Stearopten allmählich ausscheidet. Der flüssige Anteil, das sogenannte Eläopten, löst sich in 70 %igem Alkohol klar auf. Die Säurezahl beträgt 0,5—3, die Esterzahl 7—16, die Esterzahl nach der Azetylierung (vgl. S. 412) 203—227, entsprechend einem Gehalt an Gesamtgeraniol ( $C_{10}H_{18}O$ ) von 66—75 %. Der Stearoptengehalt beträgt 17—21 %.

Das Rosenöl von Schimmel & Co. ist wegen seines größeren Reichtums an Stearopten bei gewöhnlicher Temperatur eine grünliche, von Kristallen durchsetzte, weiche Masse. Der Geruch ist viel stärker und intensiver als beim bulgarischen Öl. Das spezifische Gewicht liegt zwischen 0,838 und 0,850 bei 30° C, der Drehungswinkel  $\alpha_D = +1^\circ$  bis  $-1^\circ$ . Der Stearoptengehalt schwankt zwischen 26 und 40 %.

Der Hauptbestandteil des Rosenöles ist Geraniol,  $C_{10}H_{18}O$ , ferner enthält es Citronellol,  $C_{10}H_{20}O$ , Phenyläthylalkohol, Nerol, Linalool, Nonylaldehyd, Eugenol; die Alkohole sind zu einem kleinen Teil als Ester vorhanden. Das Stearopten des Rosenöles besteht aus Kohlenwasserstoffen der Paraffinreihe  $C_nH_{2n}$ .

Rosenöl wird sehr viel und sehr stark verfälscht; es sollen sogar Öle vorkommen, die kaum 10 % echtes Rosenöl enthalten. Das Hauptverfälschungsmittel, das von den Bulgaren mit Vorliebe verwandt wird, ist das Palmarosaöl, welches durch Behandeln mit Zitronensaft und

Bleichen an der Sonne zum Zwecke des Verfälschens von Rosenöl besonders präpariert wird. Um eine solche Verfälschung, bei welcher der Zusatz von Palmarosaöl sich in gewissen Grenzen hält, zu entdecken, versagen nicht nur alle dafür ausgedachten Farbreaktionen, sondern auch die chemischen und physikalischen Untersuchungsmethoden, was sich daraus leicht erklärt, daß das Fälschungsmittel in chemischer Beziehung große Ähnlichkeit mit dem Rosenöle besitzt und die Rosenöle je nach Klima, Beschaffenheit und Witterungsverhältnissen große Abweichungen zeigen.

„Aus diesem Grunde kann man auch nicht mit Sicherheit behaupten, daß das bulgarische Rosenöl des Handels wirklich das reine Destillat aus Rosen ist. Mancherlei Anzeichen sprechen dagegen. Zunächst erregt die große Einfuhr von Palmarosaöl Bedenken. Ferner ist der enorme Unterschied zwischen dem bulgarischen und deutschen Destillat höchst auffallend und nicht ohne weiteres allein durch die klimatischen Verschiedenheiten erklärbar. Stutzig macht auch der Umstand, daß mehrfach von bulgarischen Fabrikanten auf Ausstellungen als ganz besonders feine Ware gezeigte Öle im Geruch, Erstarrungspunkt und Stearoptengehalt die größte Ähnlichkeit mit dem deutschen Destillat besaßen. Hingegen ist das Öl, das durch Destillation von 2500 kg Rosen mit 1 kg Geraniol hergestellt wird, vom bulgarischen Öle des Handels nicht zu unterscheiden. Intensität des Geruches, Erstarrungspunkt und Stearoptengehalt sind genau gleich<sup>1)</sup>.“

Zum Schutz gegen grobe Verfälschungen sind das spezifische Gewicht, das Drehungsvermögen, der Erstarrungspunkt, der Stearoptengehalt, die Verseifungszahl und der Gehalt an alkoholischen Bestandteilen zu bestimmen. Außerdem ist stets besonders und sehr genau auf Alkohol zu prüfen, da bei dem hohen Preis des Rosenöles schon kleine Mengen davon genügen, um die Verfälschung rentabel zu machen.

Die Bestimmung des spezifischen Gewichts muß, da das Rosenöl bei 15° C ganz von Kristallen durchsetzt ist, bei 20, 25 oder 30° C ausgeführt werden. Palmarosaöl verändert die Dichte kaum; dagegen würde ein Zusatz von Spiritus das spezifische Gewicht erniedrigen, während Sandelholzöl durch seine größere Schwere erkannt wird.

Das Drehungsvermögen wird durch Palmarosaöl fast gar nicht beeinflusst, wohl aber durch Gurjunbalsamöl, das auch bisweilen zum Verfälschen dient.

Mit Erstarrungspunkt bezeichnet man beim Rosenöl die Temperatur, bei welcher das Öl bei langsamer Abkühlung die ersten Kristalle ausscheidet. Man verfährt hierbei nach Raikow<sup>2)</sup> wie folgt: Etwa 10 ccm des zu untersuchenden Öles werden in ein Reagenzglas von 15 mm Durchmesser gebracht und in das Öl ein Thermometer so eingetaucht, daß es, ohne den Boden oder die Wand zu berühren, frei schwebt. Das Glas wird mit der Hand 4—5° über den Erstarrungspunkt erwärmt und gut umgeschüttelt, dann auf einem Stativ befestigt

<sup>1)</sup> Gildemeister u. Hoffmann, a. a. O.

<sup>2)</sup> Chem.-Ztg. 1898, S. 149.

und ruhig, bis zum Erscheinen der ersten Kriställchen, der langsamen Selbstabkühlung überlassen. Nach dem Ablesen der Temperatur wird das Öl wieder erwärmt, gut geschüttelt und der Erstarrungspunkt von neuem bestimmt. — Der Erstarrungspunkt liegt bei guten bulgarischen Handelsölen zwischen 18 und 23° C, doch kommen Abweichungen nach oben und unten vor.

Zur Isolierung und Bestimmung des Stearoptens im Rosenöl verfahren Schimmel & Co. wie folgt: 50 g Öl werden mit 500 g 75 %igem Weingeist auf 70—80° C erwärmt. Beim Abkühlen scheidet sich das Stearopten nahezu quantitativ aus. Es wird von der Flüssigkeit getrennt, von neuem mit 200 g 75 %igem Weingeist in gleicher Weise behandelt und die Operation so lange wiederholt, bis das Stearopten vollständig geruchlos ist. Gewöhnlich genügt eine zweimalige Behandlung des rohen Stearoptens.

Von Wichtigkeit für die Beurteilung eines Rosenöles ist die Bestimmung des Gesamtgeraniols (Geraniol + Citronellol), dessen Menge normalerweise 66—75 % beträgt. Zusätze wie Palmarosaöl, Geraniol u. dgl. würden den Gehalt erhöhen. Ein öfter beobachtetes Fälschungsmittel ist Walrat, dessen Gegenwart an der Verseifungszahl des abgeschiedenen Stearoptens erkannt werden kann. Walrat hat eine Verseifungszahl von 128—130, Rosenölstearopten eine solche von 3—7. Weiterhin kommt das angenehm, teerosenartig riechende Guajakholzöl von *Bulnesia Sarmienti* als Zusatz in Frage. Es kann durch die mikroskopische Untersuchung der sich beim Abkühlen des Rosenöles ausscheidenden Kristalle von Guajol erkannt werden. Letzteres zeigt unter dem Mikroskop lange Nadeln, die durch eine kanalförmige Mittellinie geteilt sind. Die Kristalle des Rosenölparaffins sind kleiner und dünner und zeigen weniger scharf umgrenzte Formen. Guajakholzöl erhöht ferner das spezifische Gewicht, das Drehungsvermögen und den Erstarrungspunkt des damit versetzten Rosenöles und hinterläßt einen harzigen Verdampfungsrückstand.

Wegen der Kostspieligkeit des Materials wird man vielfach von einer eingehenden Untersuchung Abstand nehmen und sich auf die Prüfung des Geruchs beschränken. Sie hat natürlich nur sehr bedingten Wert und setzt eine große Übung voraus. Am sichersten geht man, wenn man dabei ein reines Rosenöl zum Vergleich heranzieht.

**Rosenholzöl** (*Oleum ligni Rhodii*) wird aus dem Rosenholz, dem Holz der Wurzel zweier auf den kanarischen Inseln wachsenden Winden, *Convolvulus scoparius* L. und *Convolvulus floridus* L., durch Destillation gewonnen. Hauptsächlich verwendet man die bei der Fabrikation von Rosenholzperlen sich ergebenden Abfälle. Das Öl ist von hellgelber Farbe und angenehmem, aber wenig nachhaltigem Rosengeruch.

Das im Handel als Rosenholzöl bezeichnete Öl ist nach Schimmel & Co. meist nichts anderes als ein mit Sandelholzöl oder Zedernholzöl vermisches Rosenöl.

**Rosmarinöl** (*Oleum Rosmarini*) wird in den südlichen Ländern Europas, namentlich im südlichen Frankreich, in Dalmatien, Norditalien und Spanien durch Destillation des Rosmarinkrautes (*Rosma-*



rinus officinalis L.) gewonnen. Es ist farblos oder gelblich, von durchdringendem, kampferartigem Geruch und bitterem, kühlendem Geschmack und hat ein spezifisches Gewicht von 0,900—0,920. Es ist gewöhnlich rechtsdrehend,  $\alpha_D$  bis  $+15^\circ$ , linksdrehende Öle sind meist verfälscht. Zur Lösung von 1 Teil Rosmarinöl ist  $\frac{1}{2}$ —1 Teil 90 %iger Alkohol erforderlich.

Von den drei hauptsächlichsten Handelssorten (italienisches oder dalmatinisches, französisches und spanisches Öl) ist das französische Öl das am meisten geschätzte.

Im Rosmarinöl sind nachgewiesen Pinen ( $C_{10}H_{16}$ ), Camphen ( $C_{10}H_{16}$ ), Cineol ( $C_{10}H_{18}O$ ), Kampfer ( $C_{10}H_{16}O$ ) und Borneol ( $C_{10}H_{18}O$ ).

Rosmarinöl wird häufig mit Terpentinöl und Fraktionen des Kampferöles verfälscht. Geringe Zusätze dieser Art sind schwer oder überhaupt nicht nachweisbar, bei stärkerer Verfälschung wird aber mindestens eine der für Rosmarinöl charakteristischen Eigenschaften (spezifisches Gewicht, Drehung, Löslichkeit) verändert. Bisweilen werden übrigens auch Kampferölfraktionen direkt als Rosmarinöl verkauft, doch erkennt man derartige Ersatzprodukte leicht an dem abweichenden Geruch.

Salbeiöl, das Öl aus den Blättern von *Salvia officinalis* L., dürfte heute ausschließlich von dem in Dalmatien massenhaft wild wachsenden und von dort in den Handel kommenden Salbei gewonnen werden. Es ist eine gelbliche oder grünlichgelbe Flüssigkeit, von dem eigentümlichen Geruch des Krautes, gleichzeitig an Rainfarn und Kampfer erinnernd. Das spezifische Gewicht beträgt 0,915—0,930. Das Öl löst sich in 2 und mehr Teilen 80 %igen Alkohols. Es findet nur selten in der Parfümerie Verwendung.

Sandelholzöl, ostindisches (*Oleum Ligni Santali*), wird aus dem möglichst fein geraspelten, von der Rinde befreiten Stamm- und Wurzelholz von *Santalum album* L., einer Santalacee, gewonnen. Es ist eine ziemlich dicke Flüssigkeit von blaßgelber Farbe und angenehmem, lange anhaftendem Geruch. Das spezifische Gewicht liegt zwischen 0,974 und 0,985, die Drehung zwischen  $-16$  und  $-20^\circ$ ; es gibt mit 5 Teilen 70 %igen Alkohols eine klare Lösung, die auch bei weiterem Alkoholzusatz nicht getrübt wird. Die in Indien destillierten Öle haben meist ein höheres spezifisches Gewicht, schlechtere Löslichkeit und dunklere Farbe, was von beigemengten Zersetzungsprodukten, infolge mangelhafter Destillation herrührt. Mit der Zeit büßt Sandelöl an Löslichkeit ein.

Der Hauptbestandteil des ostindischen Sandelholzöles ist Santalol ( $C_{15}H_{24}O$ ). Seine Menge soll wenigstens 90 % betragen; der Wert eines Sandelöles steigt mit dem Santalolgehalt.

Als Hauptverfälschungsmittel für ostindisches Sandelholzöl gilt Zedernholzöl; es ist an der Verminderung des spezifischen Gewichts und der Löslichkeit zu erkennen. Die gleichen Veränderungen bewirken Copaivabalsamöl, Gurjunbalsamöl und westindisches Sandelöl. Die Drehung wird durch Zedernöl und Gurjunbalsamöl erhöht, durch Copaivabalsamöl und westindisches Sandelöl erniedrigt. Alle diese



Zusätze drücken ferner den Santalolgehalt herab, dessen Bestimmung daher von Wichtigkeit ist. Über die Ausführung ist auf S. 412 das Nötige angegeben. Fette Öle und Paraffinöl verraten sich durch ihre Unlöslichkeit in 70 %igem Alkohol, erstere außerdem durch die hohe Verseifungszahl, die bei Sandelöl um 5—20 beträgt. Da sie mit Wasserdampf nicht flüchtig sind, so bleiben sie beim Rektifizieren des Öles im Rückstand und können hier genauer untersucht werden.

**Sandelholzöl, westindisches**, (*Oleum Santali ex India occidentali*) wird aus dem Holz der zu den Rutaceen gehörigen *Amyris balsamifera* L. gewonnen und ist in Eigenschaften und Zusammensetzung völlig verschieden vom ostindischen Öl. Das spezifische Gewicht liegt bei 0,950—0,970, die Drehung ist rechts und beträgt zwischen  $+19^{\circ}$  und  $+29^{\circ}$ . Es ist erheblich schwerer löslich als das ostindische Öl, denn es löst sich gewöhnlich erst in 90 %igem Alkohol (bis 1 Volumen), manchmal allerdings auch schon in 2—10 Volumen 80 %igen Alkohols.

Westindisches Sandelöl enthält Caryophyllen, Cadinen und durchschnittlich 30—50 % Amyrol, einen Sesquiterpenalkohol von der Zusammensetzung  $C_{15}H_{26}O$ . Santalol kommt nicht darin vor.

**Sassafrasöl** (*Oleum Ligni Sassafras*) wird aus dem Holze und der Rinde der Wurzel des in den südlichen Teilen Nordamerikas wachsenden Sassafraslorbeers (*Sassafras officinale* Nees) durch Destillation gewonnen. Es ist eine gelbe oder rötlichgelbe Flüssigkeit, von angenehmem, etwas an Fenchel erinnerndem Geruch und aromatischem Geschmack. Es hat ein spezifisches Gewicht von 1,07—1,08, ist schwach rechtsdrehend und in 1—2 Volumen 90 %igem Alkohol löslich. Sein Hauptbestandteil, dem es auch den Geruch verdankt, ist Safrol, ein Phenoläther von der Formel  $C_{10}H_{10}O_2$ , der auch in beträchtlicher Menge im Kampferöl enthalten ist. Es ist eine farblose oder schwach gelbliche Flüssigkeit, die beim Abkühlen zu einer Kristallmasse erstarrt, welche erst bei  $+11^{\circ}C$  schmilzt.

„Das Sassafrasöl wird in Amerika sehr häufig durch Kampferöl verfälscht, und es dürfte ein wirklich reines Öl nur selten im Handel angetroffen werden. Da im Kampferöl sämtliche Bestandteile des Sassafrasöles enthalten sind, so ist sein Nachweis außerordentlich schwierig und nur eben sicher zu erbringen, wenn die physikalischen Eigenschaften, besonders das spezifische Gewicht und das Siedeverhalten, stark abweichen. Als „Artificial Sassafras Oil“ werden Kampferölfractionen von einem dem Sassafrasöl entsprechenden spezifischen Gewicht verkauft<sup>1)</sup>.“

**Thymianöl** (*Oleum Thymi*) wird aus dem frischen, blühenden Kraute von *Thymus vulgaris* L. hauptsächlich in Südfrankreich gewonnen. Es ist eine schmutzig dunkelrotbraune Flüssigkeit von angenehmem, kräftigem Thymiangeruch und beißend scharfem, lange anhaltendem Geschmack. Das spezifische Gewicht liegt stets über 0,900, bei guten Ölen meist zwischen 0,905 und 0,915. Es löst sich in  $\frac{1}{2}$  Teilen 90 %igem und 1—2 Teilen 80 %igem Weingeist, von 70 %igem sind meist 15 bis

<sup>1)</sup> Gildemeister u. Hoffmann, a. a. O.

30 Teile zur klaren Lösung erforderlich. Der den Wert des Öles bestimmende Bestandteil ist das Thymol, ein Phenol von der Formel  $C_{10}H_{14}O$ .

Von dem französischen verschieden ist das spanische Thymianöl, das wahrscheinlich von einer anderen Pflanze abstammt. Es enthält kein Thymol, sondern Carvacrol. Auch durch seine Löslichkeit unterscheidet es sich vom französischen Öle, indem es in 2—3 Teilen 70 %igem Weingeist klar löslich ist. Es hat ein spezifisches Gewicht von 0,93 bis 0,96 und oft eine tief dunkelgrüne Farbe.

Das sogenannte weiße Thymianöl des Handels ist nach Schimmel & Co. in den meisten Fällen weiter nichts als ein nur einen geringen Bruchteil Thymianöl enthaltendes Terpentinöl. Hierdurch erklärt sich auch die auffallende Tatsache, daß rektifiziertes Öl in den meisten Preislisten niedriger notiert ist als rohes.

Das Thymianöl wird häufig mit Terpentinöl verfälscht. Ein Zusatz des letzteren erniedrigt das spezifische Gewicht unter 0,90 und vermindert die Löslichkeit in Alkohol.

Das Feldthymianöl oder Quendelöl (*Oleum Serpylli*) aus dem Kraute von *Thymus Serpyllum L.* ist dünnflüssig, farblos bis goldgelb, von angenehmem, melissenartigem, etwas an Thymian erinnerndem Geruch. Das spezifische Gewicht ist 0,890—0,920.

Als *Essence de serpolet* werden nach Schimmel & Co. in Südfrankreich häufig aus Spanisch-Hopfenöl, Poleyöl, Spiköl und Thymianöl bestehende Gemische verkauft.

Wacholderbeeröl (*Oleum Juniperi*) wird aus den Wacholderbeeren, den Früchten von *Juniperus communis L.*, gewonnen. Es ist eine farblose oder gelblichgrüne Flüssigkeit von starkem, eigenartigem, an Terpentinöl erinnerndem Geruch und brennendem, etwas bitterem Geschmack. Es hat ein spezifisches Gewicht von 0,865—0,885. Das in großen Mengen aus Ungarn in den Handel kommende Öl, welches in der Regel ein ziemlich niedriges spezifisches Gewicht hat (0,860—0,868), ist kein normales Destillat, sondern wird als Nebenprodukt bei der Bereitung von Wacholderbeerbranntwein gewonnen.

Frisch destilliertes Öl löst sich meist in 5—10 Teilen 90%igem Weingeist; die Löslichkeit vermindert sich aber schon nach mehrwöchentlichem Stehen, so daß sich selbst mit großen Mengen Weingeist keine klare Lösung erzielen läßt.

Wacholderbeeröl besteht vorwiegend aus Terpenen. Der Träger des charakteristischen Wacholderbeergeruches ist noch unbekannt. Bei alten Ölen ist wiederholt Abscheidung eines nadelförmig kristallisierenden, geruch- und geschmacklosen Stearoptens (sogenannten Wacholderkampfer) beobachtet worden.

Wacholderbeeröl hat eine große Neigung zu verharzen, wobei es dickflüssig wird und saure Reaktion annimmt. Es ist in gut verschlossenen Flaschen und vor Tageslicht geschützt aufzubewahren.

Wintergrünöl oder *Gaultheriaöl* (*Oleum Gaultheriae*) wird durch Destillation der Blätter von *Gaultheria procumbens*, einer in Nordamerika, namentlich bei New-Yersey, reichlich vorkommenden Pflanze

gewonnen. Es ist farblos, gelblich oder rötlich und von stark aromatischem Geruch. Sein spezifisches Gewicht ist 1,180—1,193. Es ist schwach linksdrehend ( $\alpha_D = -0^\circ 25'$  bis  $-1^\circ$ ) und besteht zu etwa 99 % aus Salizylsäuremethylester. Es ist wenig löslich in Wasser, leicht löslich in Alkohol, Äther, Chloroform usw.; von 70 %igem Alkohol sind 6—8 Volumen zur Lösung nötig.

Ein dem Gaultheriaöl sehr ähnliches, aber im Geruch deutlich davon verschiedenes Produkt wird aus der in Nordamerika einheimischen *Betula lenta* L. durch Destillation der Rinde mit Wasser dargestellt, und der größte Teil des im Handel heute vorkommenden Wintergrünöles soll Birkenöl sein. Sein spezifisches Gewicht liegt zwischen 1,180 und 1,188. Im Gegensatz zu Gaultheriaöl ist es optisch inaktiv, im übrigen sind aber die Eigenschaften fast dieselben. Mit Birkenrindenöl geschütteltes Wasser gibt mit Eisenchlorid eine tief violette Färbung.

Künstlich läßt sich der Salizylsäure-Methylester durch Erwärmen eines Gemisches von Methylalkohol, Schwefelsäure und Salizylsäure darstellen, wobei zuerst Methylschwefelsäure entsteht, die dann in den Methylester und Schwefelsäure umgewandelt wird. Die Esterifikation gelingt sehr leicht. Es genügt, das Gemisch einige Zeit zu erwärmen und es alsdann in Wasser zu gießen, wobei sich der Ester als schwere Ölschicht abscheidet. Nach dem Waschen mit Wasser wird im direkten Dampfstrom destilliert. Der so gewonnene Ester ist wasserhell und unterscheidet sich in seinen übrigen Eigenschaften nur wenig von dem natürlich vorkommenden Öle. Das spezifische Gewicht liegt zwischen 1,185 und 1,190. Dieses künstliche Wintergrünöl wird jetzt ebenfalls vielfach in der Parfümerie angewandt.

Da die Wintergrünöle die schwersten aller bekannten ätherischen Öle sind, so hat die Beimischung anderer ätherischer Öle oder von Petroleum stets eine Erniedrigung des spezifischen Gewichts zur Folge. Auch wird durch die meisten Verfälschungsmittel die Löslichkeit in 70 %igem Alkohol vermindert oder aufgehoben. Den Nachweis von Verfälschungen ermöglicht auch die Eigenschaft der Wintergrünöle, in mäßig konzentrierter Kalilauge als Estersalz in Lösung zu gehen. Schüttelt man 1 ccm Öl mit 10 ccm 5 %iger Kalilauge durch, so gibt reines Wintergrünöl eine klare Lösung, verfälschte Öle aber eine trübe Mischung, aus der sich beim Stehen an der Oberfläche oder am Grunde Tröpfchen abscheiden. Auf diese Weise soll man noch 5 % fremder, nichtphenolischer Bestandteile erkennen können.

**Ylang-Ylangöl** (*Oleum Unonae*) wird aus den Blüten der im malayischen Archipel, hauptsächlich auf den Philippinen, wachsenden und dort sowie im ganzen südlichen Asien viel kultivierten *Cananga odorata* *Hooker* f. et *Thomson* gewonnen. Das für den Handel allein in Betracht kommende Öl aus Manila bildet eine lichtgelb gefärbte Flüssigkeit von außerordentlichem Wohlgeruch. Es hat ein spezifisches Gewicht von 0,930—0,950 und ein Drehungsvermögen  $\alpha_D = -37^\circ$  bis  $-57^\circ$ . Es ist in Alkohol schwer löslich; es gibt mit  $\frac{1}{2}$ —2 Volumen 90 %igem Weingeist gewöhnlich eine klare Lösung, die sich aber bei weiterem Weingeistzusatz in der Regel wieder trübt. Ähnlich ist auch

das Verhalten gegen 95 %igen Alkohol. Mit Eisenchlorid gibt die alkoholische Lösung des Öles eine violette Farbreaktion.

Die Ylang-Ylangöle anderer Herkunft weichen in ihren physikalischen Eigenschaften oft beträchtlich von den Manilaölen ab. Der Unterschied in der Qualität der vielen im Handel befindlichen Sorten hat lediglich in der Darstellungsweise und in der Auswahl der Blüten, die, frisch gepflückt, das feinste Aroma besitzen, seinen Grund. Bei der Destillation sind die ersten, leicht flüchtigen Anteile von unvergleichlich feinem Parfüm, während das später überdestillierende Öl einen faden Geruch zeigt. Es wird demnach derjenige Fabrikant, welcher nur die ersten Anteile gewinnt, das feinste Öl liefern, und diese Bereitungsweise ist es, welcher die Marke Sartorius den außerordentlichen Ruf verdankt. Während 100 kg frische Ylang-Ylangblüten 1,2 kg Öl geben, wird, wie Schimmel & Co. berichten, von Sartorius in Manila zur Darstellung seines feinen Öles nur ungefähr die Hälfte abgetrieben.

Im Ylang-Ylangöl sind an alkoholischen Bestandteilen *l*-Linalool und Geraniol. An dem charakteristischen Geruch des Öles ist neben diesen beiden Alkoholen der bei 175° C siedende Methyläther des Parakresols  $\text{CH}_3 \cdot \text{C}_6\text{H}_4 \cdot \text{OCH}_3$  beteiligt. Von Wichtigkeit sind weiterhin Eugenol, Isoeugenol, Benzylalkohol, Benzylazetat, Benzylbenzoat, Benzylsalizylat und Methylsalizylat.

Die ziemlich verschiedenen Eigenschaften reiner Öle erschweren den Nachweis von Verfälschungen. Es ist daher die Beurteilung der Qualität eines Ylang-Ylangöles häufig mehr Sache des Parfümeurs als des Chemikers. Da die Ester für den Geruch von Bedeutung sind, so ist die Bestimmung der Verseifungszahl, die bei guten Ölen zwischen 75 und 120 liegt, zu empfehlen.

Das Canangaöl besteht entweder aus den bei der Darstellung des Ylang-Ylangöles abfallenden höheren Fraktionen (Manila), oder es stellt das Gesamtdestillat der Ylang-Ylangblüten dar (Java). Es hat einen ähnlichen, aber weniger feinen Geruch als das Ylang-Ylangöl. Seine physikalischen Eigenschaften zeigen infolge der verschiedenen Darstellungsweisen ziemlich große Schwankungen. Das spezifische Gewicht beträgt 0,90—0,95, der Drehungswinkel  $\alpha_D = -17^\circ$  bis  $-55^\circ$ , die Esterzahl 10—35. Im allgemeinen wird ein Öl mit hoher Verseifungszahl das beste sein, vorausgesetzt, daß diese nicht von einem Zusatz von Kokosöl herrührt.

Das Canangaöl löst sich in 90 %igem Weingeist meist nicht vollständig. In 95 %igem Alkohol ist es zunächst klar löslich, bei Zusatz von mehr als 1—2 Volumen erfolgt aber gewöhnlich Trübung, doch scheiden sich selbst bei längerem Stehen keine Tropfen aus.

Mehrfach sind bei Canangaölen Verfälschungen mit Kokosöl beobachtet worden. Ein solcher Zusatz ist leicht zu erkennen. Zwar werden durch ihn spezifisches Gewicht und Drehungsvermögen nur wenig beeinflusst, dagegen wird die Verseifungszahl bedeutend erhöht und die Löslichkeit in 95 %igem Alkohol aufgehoben. Aus dem trüben Gemisch von Öl und Alkohol scheiden sich beim Stehen Öltröpfchen

am Boden des Gefäßes ab. Sind größere Mengen von Kokosfett vorhanden, so erstarrt das Öl butterartig, wenn man es in eine Kältemischung (bestehend aus Eisstückchen und Kochsalz) stellt. Kokosfett bleibt außerdem bei der Destillation des Öles mit Wasserdampf im Rückstand, doch ist dabei zu beachten, daß Canangaöl an und für sich einen Rückstand bis zu 5 % hinterläßt.

**Zedernholzöl** (*Oleum Cedri*) wird durch Dampfdestillation aus dem fein geraspelten Holze der virginischen Zeder (*Juniperus virginiana L.*) gewonnen, wozu fast ausschließlich die sich bei der Bleistiftfabrikation ergebenden Abfälle, welche 2,5—4,5 % Öl geben, verwandt werden. Es ist etwas dickflüssig und manchmal mit Kristallen von Zedernkampfer durchsetzt, teils farblos, teils von grünlichgelber Farbe und besitzt einen milden, lange anhaftenden, aber wenig durchdringenden Geruch. Das spezifische Gewicht ist 0,943—0,961, der Drehungswinkel  $\alpha_D = -25^\circ$  bis  $-42^\circ$ . In Alkohol ist das Öl verhältnismäßig schwer löslich; 1 Teil Öl erfordert 10—20 Teile 90 %igen und bis zu 6 Teilen 95 %igen Alkohol zur Lösung.

Das Zedernholzöl findet vielfach Verwendung in der Toiletteseifenfabrikation, wo es als Basis für andere Parfüme dient; doch ist Vorsicht bei seiner Anwendung geboten, damit der Geruch danach nicht vorherrscht, weil er dann leicht unangenehm wirkt.

Das in den Trockenkammern der Bleistiftfabriken als Nebenprodukt gewonnene Zedernöl ist minderwertig. Es besteht lediglich aus den leicht flüchtigen Anteilen des normalen Destillats und ist infolgedessen dünnflüssiger und von weniger feinem und nachhaltigem Geruch als letzteres. Für Parfümeriezwecke ist es unbrauchbar.

Verfälschungen mit anderen Ölen sind bei Zedernöl noch nicht beobachtet worden und dürften wohl auch wegen seiner Billigkeit kaum vorkommen.

**Zimtöle.** Von Zimtölen sind für den Parfümeur von Interesse: Ceylon-Zimtöl, Zimtkassiaöl und Zimtblätteröl.

Das wegen seines feinen Geruchs und Geschmacks besonders geschätzte Ceylon-Zimtöl (*Oleum Cinnamomi ceylanici*) wurde früher ausschließlich aus dem Bruch und dem Abfall der echten Zimtrinde von *Cinnamomum ceylanicum Nees* an den Produktionsorten destilliert und kam von Ceylon in den Handel. Neuerdings hat die Fabrikation des Ceylonöles aus Zimtabfällen, sogenannten Chips, in Europa großen Umfang angenommen. Das hier mit vollkommeneren Apparaten dargestellte Öl hat das von Ceylon exportierte Produkt fast vollständig vom Markte verdrängt.

Das neuerdings auf den Seychellen aus der Stammrinde von *Cinnamomum ceylanicum Nees* gewonnene Destillat kommt dem Ceylon-Zimtöl im Geruch und Geschmack bei weitem nicht gleich und ist daher weniger wertvoll.

Das Ceylon-Zimtöl ist eine hellgelbe Flüssigkeit von dem angenehmen, feinen Geruch des Ceylon-Zimtes und gewürzhaftem, süßem, brennendem Geschmack. Das spezifische Gewicht liegt zwischen



1,023 und 1,040. Die Drehung ist links, bis  $-1^{\circ}$ . Das Öl ist klar löslich in 3 Teilen 70 %igem Weingeist.

Bei der Destillation von Ceylon-Zimt scheiden sich in der Vorlage zwei Öle ab, von denen eins leichter, das andere schwerer als Wasser ist.

Um ein normales Öl zu erhalten, muß man beide Teile miteinander vermischen. Ceylon-Zimtöl besteht zu 65—76 % aus Zimtaldehyd und enthält außerdem 4—10 % Eugenol sowie geringe Mengen folgender Verbindungen: Cymol, Pinen, Phellandren, Caryophyllen, Linalool, Nonylaldehyd, Benzaldehyd, Cuminaldehyd, Furfurol und Methylamylketon; vermutlich kommen auch Hydrozimtaldehyd und Linalylisobutytrat darin vor. Das Seychellen-Zimtöl ist zimtaldehydärmer als das Ceylonöl und unterscheidet sich von diesem noch besonders durch seinen Gehalt an Kampfer.

Das aus den Blättern von *Cinnamomum ceylanicum* gewonnene Öl ist hell von Farbe, ziemlich dünnflüssig und riecht nach Nelken und Zimt. Sein spezifisches Gewicht ist 1,044—1,065, der Drehungswinkel  $\alpha_D = -0^{\circ} 15'$  bis  $+2^{\circ} 20'$ . Es gibt mit 3 Teilen 70 %igem Weingeist klare Lösungen, die sich aber manchmal trüben, sobald man mehr Weingeist zusetzt. Das Zimtblätteröl enthält 65—95 % Eugenol und nur unbedeutende Mengen von Zimtaldehyd.

Das Ceylon-Zimtöl wird sehr häufig mit dem viel billigeren Zimtblätteröl verfälscht. Das Blätteröl erhöht das spezifische Gewicht. Ferner gibt 1 Tropfen reines Zimtöl, in 5 Tropfen Alkohol gelöst, mit Eisenchlorid eine blaßgrüne Färbung, während Blätteröle sowie damit verfälschte Rindenöle tiefblaue Färbung geben, welche durch den hohen Eugenolgehalt des Blätteröles hervorgerufen wird. Sicherer geschieht der Nachweis, wenn man den Gehalt an Zimtaldehyd in der bei Cassiaöl beschriebenen Weise bestimmt. Beträgt dieser weniger als 65 oder mehr als 76 %, so ist das Öl verdächtig. Hat das Öl weniger als 65 %, so bestimmt man in dem vom Aldehyd befreiten Öl das Eugenol. Das einfachste Verfahren hierzu ist, daß man das Öl mit 3 %iger Kalilauge schüttelt; aus der Volumverminderung ersieht man dann den Eugenolgehalt. Das Verfahren ist allerdings wenig genau, aber es dürfte hinreichen, um die Frage zu entscheiden, ob ein reines oder verfälschtes Öl vorliegt. Das letztere ist der Fall, sobald der Gehalt an Eugenol im ursprünglichen Öle mehr als 10 % beträgt.

Die mit Cassiaöl verfälschten Ceylon-Zimtöle haben ein höheres spezifisches Gewicht und in der Regel auch einen höheren Zimtaldehydgehalt. Öle mit über 76 % Aldehyd sind verdächtig, auf alle Fälle minderwertig, da beim Ceylon-Zimtöl der Zimtaldehyd nicht der den Wert bestimmende Bestandteil des Öles ist, wie beim Cassiaöl; vielmehr sind die nicht aldehydischen Bestandteile die wertvolleren, was daraus hervorgeht, daß Ceylon-Zimtöl trotz seines kleineren Aldehydgehalts mit dem mehrfachen Preise des Cassiaöles bezahlt wird.

Cassiaöl (*Oleum Cassiae*) wird in China und Cochinchina aus den Blättern des Zimtcassibaumes (*Cinnamomum Cassia* Bl.) durch De-



stillation gewonnen. Es ist von gelber, mit der Zeit braun werdender Farbe, hat ein spezifisches Gewicht von 1,055—1,070 und besitzt einen süßen, hinterher brennenden Geschmack. Cassiaöl hat nur ein schwaches Drehungsvermögen nach links oder rechts und besteht ebenso wie das Ceylonöl hauptsächlich aus Zimtaldehyd (75—90 %), enthält aber kein Eugenol. 1 Teil reines Cassiaöl löst sich in 2 Teilen 80 %igem Spiritus. Sein Verhalten gegen 70 %igen Alkohol ist insofern verschieden, als die meisten Öle mit 2—3 Teilen dieses Lösungsmittels klare, andere, sonst gute Öle aber opalisierend trübe Lösungen zeigen, ein Verhalten, das möglicherweise auf das häufig im Öl enthaltene zimtsaure Blei zurückzuführen ist.

Da die Güte des Cassiaöles von seinem Gehalt an Zimtaldehyd, der mindestens 75 % betragen soll, abhängt, so ist die Bestimmung desselben für die Wertbestimmung von größter Wichtigkeit. Schimmel & Co. haben eine Prüfungsmethode ausgearbeitet, die jetzt im Handel allgemein gebräuchlich ist und die darauf beruht, daß sich der Zimtaldehyd in heißer, konzentrierter Natriumbisulfitlösung als sulfonsaures Salz löst und dadurch dem Öl quantitativ entzogen werden kann. Zur Bestimmung verwendet man ein besonderes Glaskölbchen (Cassiakölbchen, Aldehydkölbchen), wie es in Fig. 127, S. 432, in  $\frac{1}{3}$  natürlicher Größe abgebildet ist. Auch die Ausführung der Bestimmung ist dort bei Lemongrasöl genau beschrieben, so daß hier darauf verwiesen werden kann. Wie dort gleichfalls angegeben, kann auch die Bestimmung mit neutralem Natriumsulfit erfolgen, mit dem Zimtaldehyd unter Bildung eines wasserlöslichen Hydrosulfonsäurederivats reagiert. Diese Methode ist besonders für die Aldehydbestimmung im Ceylon-Zimtöl zu empfehlen, wo die außer Zimtaldehyd vorhandenen Aldehyde bei dem Bisulfitverfahren unter Umständen störend wirken.

Nach den Berichten von Schimmel & Co. war eine Zeitlang fast das ganze von China in den Handel gebrachte Cassiaöl mit Petroleum und Harz, das bis zu 38 % gefunden wurde, gefälscht. Ob eine solche Fälschung vorliegt, kann man durch Destillation des Öles, wobei 90 % reines Cassiaöl übergehen sollen, leicht feststellen. Der Rückstand, welcher 6—7 %, keinesfalls aber mehr als 10 % betragen soll, darf nach dem Erkalten nicht fest werden und den Charakter eines spröden Harzes annehmen, sondern muß mindestens dickflüssig bleiben. Etwa vorhandenes Petroleum wird dadurch angezeigt, daß das Destillat in 70 %igem Alkohol nicht klar löslich ist.

Eine Verfälschung mit Kolophonium kommt auch in der Erhöhung der Säurezahl, welche normalerweise zwischen 6 und 20 liegt, zum Ausdruck.

Hirschsohn gibt für den gleichen Zweck folgende Prüfungsmethode an: Zu einer Lösung von 1 Volumen Cassiaöl in 3 Volumen 70 %igem Alkohol setzt man tropfenweise bis zu  $\frac{1}{3}$  Volumen einer bei Zimmertemperatur gesättigten, frisch bereiteten Lösung von Bleiazetat in 70 %igem Alkohol. Ein hierbei entstehender Niederschlag deutet auf Kolophonium.

### Balsame und Harze.

Mit dem Namen Harze bezeichnet man gewisse organische Stoffe, die zu den ätherischen Ölen insofern in sehr naher Beziehung stehen, als viele von ihnen nachweisbar aus den ätherischen Ölen durch Oxydation entstehen. Wie früher erwähnt, erleiden alle ätherischen Öle an der atmosphärischen Luft durch Sauerstoffaufnahme eine Veränderung, wobei sie verdicken und endlich in Stoffe vom Charakter der Harze übergehen. Auch kommen die meisten Harze in der Natur mit ätherischen Ölen gemengt vor.

Die Elementarbestandteile der Harze sind Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff; doch sind sie im allgemeinen sauerstoffarm und kohlenstoffreich. Ihrem chemischen Charakter nach verhalten sie sich wie schwache Säuren, ihre Auflösungen röten häufig Lackmus und treiben zuweilen beim Kochen aus kohlensauen Alkalien die Kohlensäure aus.

Jedes natürlich vorkommende Harz besteht, abgesehen von seinem etwaigen Gehalt an ätherischem Öle, aus mehreren Harzen, die jedoch gewöhnlich nur schwer vollständig getrennt werden können.

Man teilt die Harze gewöhnlich ein in Hartharze, Weichharze oder Balsame und Schleim- oder Gummiharze. Die Hartharze sind bei gewöhnlicher Temperatur fest, hart und spröde, lassen sich leicht pulvern und enthalten wenig oder gar kein ätherisches Öl. — Die Weichharze oder Balsame sind knetbar, zuweilen sogar halbflüssig, sie stellen Auflösungen von Harzen in ätherischem Öle oder auch Gemenge von ätherischem Öl und Harz dar. Beim Stehen an der Luft verändern sie sich dadurch, daß das ätherische Öl eine Oxydation erleidet. Sie werden dann mehr oder weniger hart und können in eigentliche Hartharze übergehen. — Die Gummi- oder Schleimharze sind Gemenge von Pflanzenschleim, Harz und ätherischen Ölen und werden durch Eintrocknen des freiwillig oder nach Einschnitten ausfließenden Milchsaftes verschiedener Pflanzen gewonnen. Mit Wasser zusammengerieben, geben sie eine trübe, milchige Flüssigkeit und lösen sich in Alkohol nur zum Teil.

Die Harze sind im Pflanzenreiche außerordentlich verbreitet, und es gibt kaum eine Pflanze, die nicht Harz enthielte. Einige Pflanzenfamilien und Pflanzenorgane sind aber durch einen besonderen Reichtum an Harz ausgezeichnet. Die Harze werden meist gleichzeitig mit ätherischen Ölen in eigenen Behältern, den Harzgängen, abgeschieden und schwitzen entweder zu gewissen Zeiten freiwillig aus oder werden durch gemachte Einschnitte entleert. Auch im Tierreiche finden sich Körper, wenngleich wenige, vom Charakter der Harze, und eine Reihe derselben, die fossilen Harze, wird gewöhnlich dem Mineralreiche zugezählt, sie stammen aber wohl meist von Pflanzen her. Einige Harze sind reine Kunstprodukte, wie die Aldehydharze, die Brandharze u. a.

Von Hartharzen findet in der Parfümerie nur die Benzoe Verwendung, von Balsamen der Perubalsam, der Tolubalsam und der Storax, von Gummiharzen die Myrrhe und der Opopanax.

**Benzoe** (*Resina Benzoe*) wird von *Styrax Benzoin Dryand* und wahrscheinlich auch anderen *Styrax*arten gewonnen, Bäumen aus der Familie der *Styraceen*, die hauptsächlich an den hinterindischen Küsten und auf Sumatra behufs Harzgewinnung kultiviert werden. Früher wurden für diesen Zweck die Bäume gefällt, während man jetzt nur die Rinde der lebenden Bäume anschneidet, worauf ein alsbald festwerdender Harzsaft ausfließt, der sich am Stamme in Körnerform ansetzt oder in Gefäßen gesammelt wird, worin er erstarrt und Blockform („Tampangs“) annimmt. Bei dieser Methode lassen sich die Bäume Jahre hindurch harzen. Ältere, schon oft geharzte Bäume geben ein geringeres Produkt; im allgemeinen bilden die Körner („Tränen“) die besseren Sorten. Wenn das Harz in größeren Massen sich angesammelt hat, zeigt es stets Mandelstruktur; man kann nämlich daran eine dunkle poröse oder kolophoniumartig aussehende Grundmasse und Körner („Mandeln“) von rundlicher Form, glatter Begrenzung, homogenem Gefüge und lichterer Farbe, die der Grundmasse eingefügt erscheinen, unterscheiden.

Nach dem Aussehen unterscheidet man drei Sorten: Benzoe in Tränen (*B. in lacrimis*), Mandelbenzoe (*B. amygdaloides*) und Blockbenzoe (*B. in sortis*, *B. in massis*). Die Tränenbenzoe bildet lose, glatt begrenzte, längliche, bis 3 mm im Durchmesser haltende, homogen erscheinende Massen von opalartigem Glanze, anfänglich von weißlicher, später gelblicher, rötlicher oder bräunlicher Farbe. Die Mandelbenzoe besteht vorwiegend aus weißen, später bräunlich werdenden, wachsglänzenden, zuweilen innen durchscheinenden Stücken, die in eine braunrote, glänzende Harzmasse eingebettet sind. Die Blockbenzoe oder gemeine Benzoe hat wohl auch Mandelstruktur, ist aber nicht so reich an Mandeln als die vorige Sorte und besitzt entweder eine feinkörnige oder eine kolophoniumartig aussehende Grundmasse von dunkler, meist brauner Farbe und ist häufig durch Pflanzenteile verunreinigt. Diese in großen Blöcken im Handel vorkommende Sorte zeigt außen, je nach dem Verpackungsmaterial, den Abdruck von Blättern oder von grobem Packtuch.

Nach der Herkunft unterscheidet man Siam-Benzoe, Kalkutta-Benzoe, Palembang-Benzoe, Sumatra-Benzoe und Penang-Benzoe. Davon enthalten die beiden zuletzt genannten Benzoesäure und Zimtsäure, die drei zuerst genannten Benzoesäure, aber keine Zimtsäure.

Die Siam-Benzoe enthält außer freier Benzoesäure und mehreren Estern der Benzoesäure auch 1,5 % Vanillin. Die beste Sorte besteht ausschließlich aus losen Körnern oder Tränen (*Benzoe in lacrimis*), die gelbbraun bis fast weiß, auf dem Bruche milchweiß, wachsartig oder glasglänzend sind. Sie sind spröde, schmelzen bei 75° C, haben ein spezifisches Gewicht von 1,17—1,235 und angenehm vanilleartigen Geruch. Die zweite Sorte besteht aus einer schön braunen Grundmasse, in welche die Tränen und Mandeln eingebettet sind (*B. amygdaloides*).

Die Kalkutta-Benzoe bildet poröse, rotbraune Massen mit kleinen, helleren Tränen und zahlreichen Pflanzenresten (*B. in massis*, *B. in*

sortis). Das spezifische Gewicht ist 1,10—1,12. Sie ist bedeutend geringwertiger als die Siam-Benzoe.

Die Palembang- oder Palembang-Benzoe ist ebenfalls eine billige Sorte in massis.

Die Sumatra-Benzoe gelangt in großen, viereckigen, in Matten verpackten Blöcken in den Handel, die aus einer matt graurötlichen Grundmasse und zahlreichen weißgelblichen Mandeln bestehen. Die Mandeln schmelzen bei 85° C, die Grundmasse bei 95° C. Sie enthält außer freier Benzoesäure und freier Zimtsäure mehrere Zimtsäure- und Benzoesäureester, sowie Spuren von Benzaldehyd und Benzol und etwa 1 % Vanillin.

Die Penang-Benzoe bildet braune, poröse Massen, die anscheinend durch Zusammenschmelzen gewonnen sind. Sie hat ein spezifisches Gewicht von 1,145—1,55 und enthält viel Unreinigkeiten.

Gute Siam-Benzoe ist bis auf einen geringen Rest von pflanzlichen Beimengungen, der 5 % nicht übersteigen darf, in Alkohol löslich, von Sumatra-Benzoe lösen sich darin 70—85 %. Konzentrierte Schwefelsäure soll Siam-Benzoe karminrot, andere Sorten braunrot lösen; diese Lösung der Siam-Benzoe soll mit Alkohol versetzt violettrot, bei Sumatra- und Penang-Benzoe mehr rötlich werden.

**Perubalsam** (*Balsamum Peruvianum*) stammt von der Balsamküste von San Salvador in Zentralamerika, wo Sansonate den Mittelpunkt der Balsamgewinnung bildet. In den über die Meeresgestade sich erhebenden Bergwäldern wächst der Balsambaum (*Myroxylon Pereirae Klotzsch*, *Toluifera Pereirae Baillon*) aus der Familie der Papilionaceen. Die Balsamgewinnung beginnt, wenn der Baum 5 Jahre alt geworden ist. Zur Gewinnung des Balsams werden die Baumstämme im November oder Dezember so mit Hämmern bearbeitet, daß sich die Rinde in Streifen vom Holze löst. Nach einigen Tagen wird die gelockerte Rinde durch Fackeln angebrannt, worauf eine balsamische Flüssigkeit aus dem jungen Holze hervorquillt, die man von Zeuglappen, mit denen man die Wundstellen überdeckt, aufsaugen läßt. Sind die Lappen ganz mit Balsam getränkt, so preßt man sie aus und wirft sie dann in einen irdenen Topf mit kochendem Wasser, wobei sich der Balsam lostrennt und am Boden des Gefäßes ansammelt. Auf diese Weise erhält man den Balsamo de trapó. Durch Auskochen der abfallenden Rinde wird ein relativ kleines Quantum einer geringeren Sorte, Balsamo de cascara oder Tacuasonte genannt, gewonnen, die oft der besseren Sorte zugesetzt zu werden scheint.

Der rohe Perubalsam erscheint als eine sirupdicke, graugrünliche bis schmutzig gelbe Flüssigkeit. Zu seiner Reinigung verfährt man an der Balsamküste bzw. an den Exportplätzen Acajutla und La Libertad folgendermaßen: Man läßt den rohen Balsam in großen eisernen Behältern 8—14 Tage lang stehen; der Balsam klärt sich, alle schweren Unreinigkeiten setzen sich am Boden des Gefäßes ab, und der leichte Schmutz tritt mit dem Wasser als Schaum an die Oberfläche. Nach 8—14 Tagen läßt man aus einer Hahne, die ungefähr 12 cm über dem Boden des Gefäßes angebracht ist, den Balsam heraus und in einen

verzinnten eisernen Kessel laufen; der Balsam hat jetzt schon eine schöne schwarzbraune Farbe. In dem Kessel wird der Balsam dann aufs offene Feuer gesetzt und bei mäßiger Hitze 2—3 Stunden gekocht. Sämtlicher Schaum, der sich bildet, wird abgenommen, und mit dem Kochen wird fortgefahren, bis der Balsam keinen Schaum mehr zeigt.

Der Perubalsam ist eine braunrote bis dunkelbraune, in dünnen Schichten tief honiggelbe, durchsichtige Flüssigkeit, die selbst nach jahrelanger Aufbewahrung ihre Konsistenz behält und keine Kristalle absetzt, von schwach saurer Reaktion, angenehmem, an Benzoe und Vanille erinnerndem Geruch und anfangs mildem, hinterher aber scharfem und kratzendem Geschmack. Das spezifische Gewicht des reinen Perubalsams schwankte früher zwischen 1,14 und 1,16, während es in neuerer Zeit etwas heruntergegangen ist und 1,135—1,145 beträgt. Diese Änderung ist wahrscheinlich auf eine Änderung im Reinigungsverfahren zurückzuführen.

Mit 1 Teil 90 %igem Alkohol gibt er eine klare Lösung, die aber bei weiterem Alkoholzusatz trübe wird; auch mit absolutem Alkohol mischt er sich nur im Anfang klar. In fetten Ölen ist er teilweise löslich; Rizinusöl nimmt er bis zu 15 % ohne Trübung auf. In Wasser ist er fast unlöslich; indessen nimmt dasselbe beim Schütteln mit dem Balsam den Geruch an und enzieht ihm Zimtsäure.

Der Perubalsam besteht aus einem flüssigen und einem festen Bestandteil, dem Harz. Der erstere, das Cinnamon, besteht vorwiegend aus Benzoessäure-Benzylester und zum geringeren Teile aus Zimtsäure-Benzylester. Daneben enthält es freie Zimtsäure und Vanillin.

Der Perubalsam unterliegt vielen Verfälschungen, die zum Teil im Produktionslande, zum Teil in Europa vorgenommen werden dürften. Verfälschungsmittel sind Weingeist, ätherische Öle, fette Öle, besonders Rizinusöl, ferner Kopaivabalsam, Kanadabalsam, Gurjunbalsam, Storax, Benzoe und Asphalt. Die Nachweisung der Verfälschungsmittel ist mit Schwierigkeiten verbunden; dagegen sind die Eigenschaften des Perubalsams so charakteristisch, daß es ziemlich leicht ist, zu entscheiden, ob er echt und rein ist oder nicht. Dabei sind namentlich spezifisches Gewicht und Löslichkeitsverhältnisse zu berücksichtigen, da die meisten Verfälschungsmittel den Balsam spezifisch leichter machen, so namentlich Weingeist aber auch Kopaivabalsam (spezifisches Gewicht = 0,95), Rizinusöl (0,96), Terpentinöl (0,87), Gurjun (0,96) usw. Bei der Bestimmung des spezifischen Gewichtes verfährt man gewöhnlich in der Weise, daß man in eine Kochsalzlösung von 1,25 spezifischem Gewicht, die man bereitet, indem man 1 Teil getrocknetes Chlornatrium in 5 Teilen destilliertem Wasser löst, von dem Balsam tropft. Jeder Tropfen von reinem Perubalsam sinkt in rundlicher Form zu Boden; kommt er jedoch wieder an die Oberfläche und breitet sich auf derselben aus, so ist irgendeine Fälschung sicher anzunehmen. Nur die Veränderungen des spezifischen Gewichtes durch Zumischung fetter Öle sind sehr unbedeutend, weil sich der Balsam damit nur in einem Verhältnisse von 7—10 zu 1 zu einer gleichmäßigen Flüssigkeit mischen



läßt. Eine Ausnahme in dieser Hinsicht macht Rizinusöl, mit dem er sich auch in anderem Verhältnisse konform mischt.

Fettes Öl, Kanadabalsam, Kopaivabalsam, Gurjunbalsam, ätherisches Öl lassen sich durch folgende Proben erkennen. Wird reiner Perubalsam in einem Porzellanschälchen mit einem gleichen Volumen reiner konzentrierter Schwefelsäure gehörig gemischt, wobei sich die Mischung unter Ausstoßung von stechend riechenden Dämpfen erhitzt, und dann zum Erkalten beiseite gestellt, so erstarrt die Mischung; bei Gegenwart von fetten oder ätherischen Ölen, Kopaivabalsam, Gurjunbalsam, Kanadabalsam bleibt sie jedoch mehr oder weniger dickflüssig oder sehr weichschmierig. Nach dem Abwaschen mit Wasser soll sie erkaltet, wenn der Balsam rein war, eine härtliche oder weichbröckliche Substanz liefern, die beim Kneten mit den Fingern sich nicht schmierig oder klebrig erweist.

Fette Öle erkennt man dadurch, daß man das Untersuchungsmaterial mit warmem Petroläther extrahiert, den Auszug nach dem Abdunsten des Lösungsmittels mit Kalilauge verseift, mit Weingeist auszieht, eindampft und mit Salzsäure zerlegt. Man erhält dann ein Gemenge von Zimtsäure und der im Perubalsam etwa vorhanden gewesenen Fettsäuren, die nach Behandlung mit Wasser in Rückstand bleiben.

Von Kopaivabalsam vermag der Perubalsam bis 25 % aufzunehmen. Benzol löst aus derartig verfälschtem Balsam den Kopaivabalsam nebst Cinnamēin heraus, und die Verfälschung kann dann schon durch den Geruch erkannt werden. Mit Schwefelsäure behandeltes Cinnamēin nimmt eine kirschrote Farbe an, während bei Gegenwart von Kopaivabalsam oder Gurjunbalsam eine gelbbraune Färbung auftritt.

Zuverlässiger als die bisher angeführten qualitativen Methoden sind die von K. Dieterich ausgearbeiteten, quantitativen Bestimmungen<sup>1)</sup>:

1 g Perubalsam wird in einem Kölbchen mit Äther erwärmt und dann auf einem gewogenen Filter so lange mit Äther ausgezogen, bis einige Tropfen des Filtrats keinen Rückstand hinterlassen. Der Filterrückstand wird bei 100° C getrocknet und gewogen; er darf 4,5 % nicht übersteigen. Die erhaltene, ätherische Lösung wird in einem Scheidetrichter mit 20 ccm 2 %iger Natronlauge ausgeschüttelt, die abgetrennte alkalische Lösung mit verdünnter Salzsäure gefällt, durch ein gewogenes Filter filtriert, der Rückstand auf dem Filter bis zum Ausbleiben der Chlorreaktion gewaschen und endlich bei 80° C bis zum konstanten Gewicht getrocknet. Auf diese Weise ermittelt man die Harzester, welche bei reinem Balsam 20—28 % betragen. — Die von der Ausschüttlung mit Natronlauge zurückgebliebene, ätherische Lösung wird der Verdunstung überlassen, dann 12 Stunden in Exsikkator getrocknet, gewogen, noch einmal 12 Stunden getrocknet und wieder gewogen. Das Mittel beider Wägungen gibt den Gehalt an Cinnamēin und anderen aromatischen Bestandteilen an, der bei reinem Balsam zwischen 65 und 77 % beträgt.

<sup>1)</sup> K. Dieterich, Analyse der Harze, Balsame u. Gummiharze, Berlin 1900, S. 80.



Ferner bestimmt Dieterich noch die Säurezahl, die Verseifungszahl und die Esterzahl: 1 g Balsam wird in 200 ccm absolutem Alkohol gelöst und mit  $\frac{1}{2}$  Normal-Kalilauge unter Verwendung von Phenolphthalein als Indikator titriert. Die verbrauchten ccm Lauge  $\times 5,6$  geben die Säurezahl. Sie beträgt 60—80. Um die Verseifungszahl zu bestimmen, werden in einem Kolben von 500 ccm Inhalt 1 g Balsam, 50 ccm Petroleumbenzin (spezifisches Gewicht 0,7) und 50 ccm  $\frac{1}{2}$  normal alkoholische Kalilauge gegeben und unter öfterem Umschütteln verschlossen 24 Stunden im Zimmer stehen gelassen. Dann fügt man 300 ccm Wasser zu, schwenkt gut um und titriert unter fortwährendem Umschwenken mit  $\frac{1}{2}$  Normal-Schwefelsäure und Phenolphthalein. Die gefundenen ccm Lauge  $\times 28$  sind die Verseifungszahl. Die Grenzwerte sind 240—270. Zieht man von der Verseifungszahl die Säurezahl ab, so erhält man die Esterzahl. Die Grenzwerte sind 180—200.

**Tolubalsam** (Balsamum Tolutanum) stammt von *Myroxylon toluiferum Humb., Bonpl. und Kunth.*, *Toluifera Balsamum L.*, einem im nordwestlichen Südamerika verbreiteten Baume aus der Familie der Papilionaceen. Zur Gewinnung des Balsams werden in die Stämme der Bäume (besonders um Mercedes, Turbaco und Plato) Einschnitte gemacht, worauf der Balsam in flüssigem Zustande ausfließt und in Kürbissen aufgesammelt wird. Er erhärtet sehr bald, wodurch er sich vom Perubalsam unterscheidet.

Der frische Balsam ist zähflüssig, von Konsistenz des Terpentins, in dünnen Schichten durchsichtig. So gelangt er in den Handel. Allmählich wird er fest und kristallinisch. Die Farbe erscheint rotbraun mit gelbgrauer Nuance. Der Geruch, der besonders beim Erwärmen hervortritt, ist ein sehr angenehmer und feiner. Der Tolubalsam ist löslich in Alkohol und Kalilauge, weniger in Äther und Schwefelkohlenstoff, kaum in ätherischen Ölen, nicht in Petroläther. Die alkoholische Lösung reagiert sauer. Er enthält etwa 1,5—7 % einer öligen, angenehm riechenden Flüssigkeit, die aus Benzoesäure-Benzylester und Zimtsäure-Benzylester besteht, ferner 12—15 % freie Zimtsäure und Benzoesäure und Spuren von Vanillin. Die Hauptmenge ist Zimtsäure- und Benzoesäureester eines Harzalkohols.

Der Tolubalsam wird häufig mit Kolophonium gefälscht. Zur Prüfung werden von K. Dieterich<sup>1)</sup> die Bestimmung der Säurezahl (Grenzzahlen 114,80—158,60), die Verseifungszahl (Grenzzahlen 155,30 bis 187,40) und die Esterzahl (Grenzzahlen 31,2—46,50) empfohlen.

Das aus dem Tolubalsam durch Destillation mit Wasserdampf gewonnene Tolubalsamöl hat einen sehr angenehmen, aromatischen, an Hyazinthen erinnernden Geruch. Das spezifische Gewicht schwankt von 0,945—1,09.

**Storax** stammt von *Liquidambar orientale Mill.*, einem platanenähnlichen Baume, der im südlichen Kleinasien (besonders auf Cypern) und nördlichen Syrien schöne, dichte Wälder bildet und eine Höhe von etwa 10 m erreicht. Der Balsam wird nach Angabe Flückigers mit

<sup>1)</sup> a. a. O. S. 89.

Hilfe von warmem Wasser aus der abgeschälten Rinde ausgeschmolzen. Die ausschmelzende Masse sinkt im Wasser unter und wird mit jener Substanz vereinigt, die durch Abpressen aus der ausgekochten und noch warmen Rinde erhalten wird. Das Gemisch bildet den flüssigen Storax (*Styrax liquidus*). Die an der Sonne getrockneten Preßrückstände bilden als *Cortex Thymiamatis* ein zum Räuchern, zur Bereitung von gemeinem Storax usw. dienendes Handelsprodukt. Der rohe Storax kommt nach Smyrna, Syra und Kos und wird wohl ausschließlich von Triest aus dem europäischen Handel zugeführt.

Der flüssige Storax ist ein klebriger, wie Terpentin konsistenter, kaum fließender, an der Oberfläche, die mit der Luft in Berührung ist, brauner, in seiner inneren Masse mäusegrauer, undurchsichtiger Balsam von angenehm benzoeartigem Geruch und scharfem, kratzendem, aromatischem Geschmack. Er ist schwerer als Wasser (spezifisches Gewicht 1,112—1,115). Bei Verlust seines Feuchtigkeitsgehalts (durch Austrocknen beim Erwärmen) wird er braun und klar. An der Luft trocknet er in dickerer Schicht nicht aus, in dünnerer Schicht erst nach längerer Zeit, zeigt aber immer beim Drücken mit dem Finger eine gewisse Klebrigkeit. In Weingeist ist er zum größeren Teile löslich und gibt damit eine mehr oder weniger trübe Lösung, ebenso unvollständig löslich ist er in Terpentinöl, Benzin, Petroläther und Chloroform. Unter dem Mikroskope erscheint der flüssige Storax als eine farblose, dickliche Flüssigkeit, durchsetzt von größeren und kleineren Tröpfchen und den Trümmern des Rindengewebes, hier und da vielleicht von Kristallen des Styracins und der Zimtsäure. Da der Storax anscheinend fast immer verfälscht in den Handel kommt, so ist es schwer, für seine Beschaffenheit genaue Normen aufzustellen. K. Dieterich<sup>1)</sup> verlangt folgendes: Der Wassergehalt soll nicht unter 30 %, die Asche nicht über 1 %, der im Alkohol lösliche Teil nicht unter 60 %, der in Alkohol unlösliche Teil nicht über 3 %, die Säurezahl 55—75, die Verseifungszahl (kalt) 100—140, die Esterzahl 35—75 betragen.

Der Storax enthält freie Zimtsäure, Styrol, Styracin (Zimtsäure-Zimtester), einige andere Zimtsäureester, geringe Menge Vanillin und Harz. Das Styrol ( $C_8H_8$ ), ein aromatischer Kohlenwasserstoff, ist eine farblose, stark lichtbrechende Flüssigkeit von angenehmem Geruch, die sich bei längerem Aufbewahren, schneller beim Erwärmen oder in Berührung mit Säuren, zu einer durchsichtigen, glasartigen und geruchlosen Masse (Metastyrol) polymerisiert.

Zur Verfälschung dienen Terpentin, Kolophonium, Rizinusöl und andere fette Öle, pflanzliche Reste und Wasser. Fette Öle drücken die Säurezahl herab und erhöhen die Ester- und Verseifungszahl, während Terpentinöl die Säurezahl erhöht und die Esterzahl herabdrückt. Den Wassergehalt bestimmt man durch Trocknen bei 100° C. und nunmehr im Rückstand den Aschengehalt von Storax. Den in Alkohol löslichen Anteil bestimmt man durch Ausziehen von 10 g Storax mit 96 %igem Alkohol, Eindunsten, Trocknen und Wägen des Rückstandes. Es ist

<sup>1)</sup> a. a. O. S. 196.

natürlich dabei zu beachten, daß dabei das Wasser mit in den Alkohol übergeht. Zur Bestimmung der Säurezahl löst K. Dieterich<sup>1)</sup> 1 g Storax kalt in 100 ccm 96 %igem Alkohol und titriert mit alkoholischer  $\frac{1}{2}$  Normal-Kalilauge unter Benutzung von Phenolphthalein als Indikator. Die Anzahl der verbrauchten Kubikzentimeter Lauge  $\times 28,08$  geben die Säurezahl. Zur Ermittlung der Verseifungszahl übergießt der Genannte 1 g Storax in einer Literflasche mit 20 ccm alkoholischer  $\frac{1}{2}$  Normal-Kalilauge und 50 ccm Benzin (0,7 spezifisches Gewicht), läßt verschlossen 24 Stunden bei Zimmertemperatur stehen und titriert mit  $\frac{1}{2}$  Normal-Schwefelsäure zurück. Die Anzahl der gefundenen Kubikzentimeter Kalilauge  $\times 28,08$  geben die Verseifungszahl. Die Esterzahl erhält man, indem man die Säurezahl von der Verseifungszahl abzieht.

Die Storaxtinktur hat die Eigenschaft, den ihr ähnlichen Gerüchen mehr Beständigkeit zu geben. — Pieße sagt über den Geruch des flüssigen Storax, daß er das Angenehme mit dem Unangenehmen verbinde, indem er einesteils der Tuberose ähnlich dufte, anderenteils einen an Steinkohlenteeröl erinnernden Geruch besitze. Diesen unangenehmen Geruch besitzt aber der Storax nur in konzentriertem Zustande; sowie man ihn fein verteilt oder verdünnt, verbreitet er den lieblichsten Wohlgeruch. Zu Parfümeriezwecken muß man daher den Storax sehr verdünnen.

**Myrrhe** (Gummi-resina Myrrha, Gummi Myrrha) ist ein Gummiharz, das von mehreren Arten der Gattung *Commiphora* stammt. Schweinfurt nimmt als Stammpflanze in erster Linie *Commiphora abyssinica Engler*, in zweiter *Commiphora Schimperi Engler*, beide im südlichen Arabien und Abessinien heimisch, an. Das Gummiharz fließt freiwillig als weißliche, ölartige Masse aus, wird nach erfolgter Erhärtung, wobei starke Nachdunklung eintritt, von den Eingeborenen im südwestlichen Arabien und den gegenüberliegenden Gegenden Afrikas im Gebiete der Somalis eingesammelt und hauptsächlich nach Berbera, einer kleinen Seestadt gegenüber von Aden, gebracht und gegen englische und indische Waren umgetauscht. Von hier aus gelangt es über Aden und Bombay in den europäischen Handel. In Bombay erfolgt eine erste Sortierung; sie ist aber oberflächlich und muß daher in Europa (in London) wiederholt werden. Wohl 10 verschiedene Harze sind nach Parker der Myrrhe beigemischt, besonders sind es *Bdellium*harze.

Die Handelsware bildet rotbraune, manchmal auch gelbliche, außen graubräunlich bestäubte, klumpenförmige, innen bis wenige Zentimeter im Durchmesser haltende, ungleichförmige, nicht selten von Luftröhren durchsetzte Massen, die bei Aufbewahrung in geschlossenem Gefäße einen eigentümlichen, angenehmen, an Stachelbeeren erinnernden Geruch und einen bitteren, kratzenden Geschmack besitzen. Frisch aufgebrochene Myrrhe ist fettglänzend, wenig durchscheinend. Manche Stücke sind im Innern hell geadert. Man unterscheidet im Handel *Myrrha electa* und *Myrrha vulgaris* oder in sortis. *Myrrha*

<sup>1)</sup> a. a. O. S. 192.

*electa*, die beste Sorte, bildet unförmliche, knollige oder traubige, gerundete oder kantige, hier und da tränenförmige Stücke von verschiedener Größe. Die Oberfläche ist selten glatt, meist rauh oder körnig und mit einem matten, gelblichen oder gelbbraunlichen, staubähnlichen, im direkten Sonnenlichte kristallinisch glänzenden Überzuge bedeckt oder von diesem mehr oder weniger befreit. Dann erscheinen die Stücke mehr fettglänzend, rötlich oder gelblichbraun oder gelblich. Die Bruchfläche ist muschlig, höchst selten glatt, vielmehr körnig rauh, fettglänzend, zuweilen stellenweise von weißen Adern durchzogen oder opalisierend wie Feuerstein. Die Bruchkanten sind mehr oder weniger durchscheinend, dünne Scheiben oder Splitter sind durchscheinend oder durchsichtig. Das spezifische Gewicht beträgt nach Hager 1,195—1,205, nach Ruickholdt 1,12—1,18. Eine Myrrha *electa* ist um so besser, je zerbrechlicher, mürber, je heller in Farbe und je schneller sie sich, in die Flamme gehalten, entzündet und mit gelber, rußender Flamme verbrennt. Die schlechteren Sorten sind an der dunklen, braunen Farbe und dem schmutzigen Aussehen zu erkennen. Die Myrrhe läßt sich schwer zu einem feinen Pulver zerreiben, und zwar erst nach einer geringen Austrocknung, welche jedoch nur in lauer Wärme stattfinden darf, um den Verlust an flüchtigem Öl möglichst zu verhüten.

Die Myrrhe enthält Gummi, Harz und ätherisches Öl. Das Gummi, das den in Wasser löslichen, in Alkohol aber unlöslichen Teil der Myrrhe bildet und 57—59 % beträgt, ist nach Oscar Köhler ein Kohlehydrat von der Formel  $C_6H_{10}O_5$ . Der in Alkohol lösliche Teil ist nach demselben Chemiker ein Gemenge verschiedener Harze; den größten Teil davon bildet ein indifferentes, in Alkohol und Äther lösliches Weichharz von der Formel  $C_{26}H_{34}O_5$ . Ferner sind zwei Harzsäuren zugegen, von denen die eine als eine zweibasische Säure von der Zusammensetzung  $C_{12}H_{16}O_8$ , die andere als eine einbasische von der Formel  $C_{26}H_{32}O_9$  anzusprechen ist. Das ätherische Öl, das bei der Destillation mit Wasserdampf in einer Ausbeute von 2,5—10 % gewonnen wird, hat ein spezifisches Gewicht von 0,988—1,024, eine Drehung von — 31 bis — 93° und löst sich in etwa 8—10 Volumen 90 %igem Alkohol.

Von Kohlenwasserstoffen wurden im Myrrhenöl nachgewiesen Pinen, Dipenten, Limonen und ein Heerabolen genanntes Sesquiterpen. Ferner enthält es kleine Mengen von Aldehyden (Cuminaldehyd, Zimtaldehyd) und Phenolen (Eugenol, m-Kresol), sowie Ameisensäure, Essigsäure und Palmitinsäure.

Petroläther darf von der Myrrhe höchstens 6 % aufnehmen, und der Auszug muß farblos sein. Alkohol löst etwa 30 %.

Verfälschungen kommen hauptsächlich vor mit extrahiertem Myrrhenharz, Bdellium, Gummi arabicum und Bisabolmyrrhe. Letztere stammt von *Balsamea erythrea Engler*, ist weniger stark riechend als die echte Myrrhe und bildet keinen Handelsartikel. Für Bisabolmyrrhe gibt Tucholka<sup>1)</sup> die folgende Reaktion an: Werden 6 Tropfen eines Petrol-

<sup>1)</sup> Ann. d. Pharm. 235, S. 290.

ätherauszuges der Bisabolmyrrhe (1 : 15) mit 3 ccm Eisessig gemischt und mit 3 ccm konzentrierter Schwefelsäure unterschichtet, so zeigt sich an der Berührungsstelle sofort eine schön rosenrote Zone; nach kurzer Zeit ist die ganze Essigschicht rosa, eine Farbe, die längere Zeit bleibt. Wird der Petrolätherauszug konzentrierter gewählt, so ist die entstehende Färbung braun. Die echte Myrrhe gibt mit diesem Reagenz nur eine ganz schwache Rosafärbung der Eisessigschicht, die an Intensität nicht zunimmt; die Berührungsfläche beider Flüssigkeiten zeigt erst grüne Farbe, die beim Stehen in braun mit grüner Fluoreszenz übergeht.

K. Dieterich <sup>1)</sup> empfiehlt zur Prüfung der Myrrhe die Bestimmung der Säurezahl, der Verseifungszahl und der Esterzahl.

**Opopanax.** Mit dem Namen „Opopanax“ werden Gummiharze bezeichnet, die von Bäumen aus ganz verschiedenen Pflanzenfamilien stammen. Das eine stammt von dem in Südeuropa heimischen *Chironium Opopanax Koch*, einer Umbellifere, das andere von dem in Persien heimischen Balsamodendron *Kafal Kunth*. Nur letzteres hat für die Parfümerie Interesse. Es bildet Körner oder Klumpen von rotgelber oder brauner Farbe und wachsglänzendem Bruch, die sich zu einem goldgelben Pulver zerreiben lassen, riecht stark und eigentümlich und schmeckt sehr bitter und balsamisch. Mit Wasser gibt es eine Emulsion, Weingeist löst es nur teilweise. Es enthält 5—10 % ätherisches Öl, ein Harz, das bei 100° C schmilzt, sich in Äther und wässrigen Alkalien löst, ferner Gummi, organische und anorganische Salze und fremde Beimengungen.

Das Opopanaxöl ist von grünlichgelber Farbe und angenehmem, balsamischem Geruch. Es hat ein spezifisches Gewicht von 0,870—0,905 und löst sich in 1—10 Teilen 90 %igem Alkohol klar auf. An der Luft verharzt es sehr schnell.

### Riechstoffe aus dem Tierreiche.

**Moschus** bildet den Inhalt des sogenannten Moschusbeutels, den das männliche Moschustier (*Moschus moschiferus L.*) in der Mittellinie des Bauches, durch lange Bauchhaare verborgen, zwischen dem Nabel und der Rute, dieser letzteren jedoch näher, trägt. Er ist ein runder Sack, der mit seiner oberen, fast ebenen Fläche den Bauchmuskeln ansitzt. Seine untere Fläche ist konvex. Gegen die Mitte dieser letzteren, nach der Nabelgegend zu, findet man einen etwa 2,5 mm breiten Kanal, der in das Innere des Beutels führt und zur Entleerung der Moschussubstanz bestimmt scheint.

Das Moschustier lebt in den gebirgigen Gegenden Asiens vom Amur bis zum Hindukusch und vom 60. Grad nördlicher Breite bis nach Indien und China in einer Höhe von 1000—2000 m in den Gebirgen.

Im Handel unterscheidet man mehrere Moschussorten; handelsüblich sind besonders zwei: der Tonkin- und der Kabardiner-Moschus.

<sup>1)</sup> a. a. O. S. 250.

Der tonkinesische, tibetanische oder orientalische Moschus, Yünnan-Moschus (*Moschus tonquinensis*, s. *orientalis*, s. *transgangetanus*) ist die vorzüglichste Sorte. Sie wird aus China, Tonkin und Tibet über England, Holland und Hamburg zu uns gebracht und besteht aus mehr runden als länglichen, verschieden großen, höchstens bis zu 4,5 cm langen, bis zu 4 cm breiten und 1,5—2 cm dicken, also etwas flachgedrückten, auf der einen Seite (der behaarten) konvexen, auf der anderen Seite flachen, oft unebenen und daher zuweilen etwas konkaven, 15—45 g schweren Beuteln von aufgeschwollenem oder aufgedunsenem Ansehen. — Fig. 128 zeigt einen nicht geschorenen Tonkin-Moschusbeutel von mittlerer Größe von der konkaven oder behaarten Seite, Fig. 129 denselben von der Seite. Die Beutelhülle besteht aus einer doppelten Haut. Die äußere Bauch- und Lederhaut ist graubraun, auf der einen (konvexen) Seite des Beutels befinden sich



Fig. 128.  
Tonkin-Moschusbeutel.

Fig. 129.  
(dgl. Seitenansicht.)

Fig. 130.  
Sibirischer Moschusbeutel.

meist kurzgeschnittene, steife, gelbliche Haare mit rotbraunen Spitzen. Die Originalverpackung erfolgt in länglichen, viereckigen, außen mit Seidenstoff überzogenen, innen mit Bleifolie ausgelegten Kistchen, in welchen 24 Beutel enthalten sind. Jeder Beutel ist besonders in feines Seidenpapier eingewickelt. Die Moschussubstanz erscheint als eine dunkelrote bis schwarzbraune, mit Haaren untermischte Masse, welche rundliche Stückchen bildet. Der Geruch ist durchdringend, der Geschmack bitter.

Der kabardinische, sibirische oder russische Moschus (*Moschus sibiricus*, s. *carbardinicus*) ist eine geringere und wohlfeilere Sorte, die aus der Mongolei und Sibirien über Rußland und auch über England zu uns kommt. Die Beutel (Fig. 130) sind länglich, meist von birnenförmigem Umfange oder an der Rutenseite zugespitzt, im Verhältnis zu ihren Längen- und Breitendimensionen flacher und von nicht aufgedunsenem Aussehen, oft sogar mit schrumpfiger oder faltiger Oberfläche. Die äußere Haut ist dichter und härter und auf der konvexen Seite mit längeren (bis 2,5 cm langen), fast silberfarbenen oder bräunlichen Haaren besetzt; die Haare sind aber sehr häufig nach



dem Rande des Beutels zu so abgeschnitten und abgeschoren, daß die Beutel den tonkinesischen ähnlich erscheinen. Die von der Beutelhaut eingeschlossene, 15—30 g betragende Moschussubstanz ist etwas heller, mehr braun oder gelbbraun, salbenartig, nach längerer Lagerung fest oder auch körnig pulverig wie gemahlener gebrannter Kaffee. Der Geruch ist schwach, widrig, mehr urinös, dem des Bibergeils und des Pferdeschweißes ähnlich.

Moschus ex vesicis soll der aus den tonkinesischen Beuteln genommene Moschus sein. Meist ist er die aus den schlecht aussehenden, zerstoßenen, aufgerissenen guten Beuteln und den Beuteln der schlechteren Sorte genommene und gemischte, häufig noch mit fremdartigen Stoffen, getrocknetem Blute, völlig ausgewittertem Ammoniumkarbonat usw. verfälschte Moschussubstanz.

Um einen Moschusbeutel zu öffnen, schneidet man mit einem scharfen Federmesser die unbehaarte Seite rundum an der anstoßenden behaarten Seite ab und leert den Beutel durch Auskratzen über einem glatten Papierbogen. Mittels einer Pinzette werden dann die Häutchen und Härchen abgesondert.

Die Moschussubstanz aus den tonkinesischen Beuteln ist eine meist schwere, sich trocken anfühlende Masse; von kleinen, weichen, dünnen, braunen, etwas durchscheinenden Häutchen teils durchzogen, teils damit umhüllt, häufig mit kleinen Härchen vermischt, zeigt sie zum Teil lockere und krümlige Beschaffenheit, besteht aber auch zum Teil aus verschiedenen (senfkorn- bis erbsengroßen) mehr oder weniger runden, seltener eckigen, aber nicht scharfkantigen, weichen oder härteren (immer leicht zu zerschneidenden), schwach fettglänzenden, nicht zusammenhängenden Klümpchen und Körnern von schwarzbrauner oder dunkelroter Farbe. Oft ist die Masse (in frischen Beuteln) noch weich und beim Zerdrücken etwas schmierig, aber keineswegs salbenartig. Beim Reiben wird sie heller an Farbe, und es zeigen sich schimmernde, haarähnliche, hellere, graue oder weißlichgelbliche Teilchen, mitunter von kristallinischem Aussehen, ein Umstand, der aber zugleich als Andeutung einer Verfälschung aufzufassen ist. Der Geruch der Moschussubstanz ist ein eigentümlicher, starker und lange anhaltender und nur in sehr großer Verdünnung nicht unangenehm.

Der Moschus ist keine Substanz von konstanter chemischer und physikalischer Beschaffenheit. Es hat dies seinen Grund in dem Alter, der verschiedenen Nahrung des Moschustieres, in der Jahreszeit, in der es getötet wird, und in dem Maße der Trockenheit der Moschussubstanz. Ein guter Moschus wird durch Wasser zu  $\frac{3}{4}$ , durch 90 %igen Weingeist zu  $\frac{1}{2}$  gelöst. Die alkoholische Lösung wird durch Wasser nicht gefällt. Er enthält ferner fettartige Substanzen, Wachs, Gallenstoffe (in Summa 10—12 %), Leimsubstanz und Eiweißstoff (6—9 %), Spuren Milchsäure, Buttersäure, phosphorsaure, schwefelsaure, salzsaure Salze der Alkalien und alkalischen Erden, kohlensaures Ammoniak, geringe Mengen eines flüchtigen Öles, Feuchtigkeit, Humussubstanz und Faserstoff. Seinen Geruch verdankt er einem zu etwa 0,5—2 % darin enthaltenen, Muskon genannten Keton, über dessen chemische Zusammen-

setzung bis jetzt nur so viel bekannt ist, daß ihn die Formel  $C_{15}H_{28}O$  bzw.  $C_{16}H_{30}O$  zukommt. Muskon ist ein dickes, farbloses Öl, das in Wasser nur wenig, in Alkohol aber in jedem Verhältnis löslich ist. Es hat einen kräftigen, höchst angenehmen, reinen Moschusgeruch, der in konzentriertem Zustand etwas an den Duft trockner Tannennadeln erinnert und besonders lieblich in größter Verdünnung hervortritt. Mit dem Jonon teilt es die Eigenschaft, die Riechnerven rasch zu ermüden; man ist daher immer nur kurze Zeit imstande, den Moschusgeruch des Muskons wahrzunehmen<sup>1)</sup>.

Der Moschus hat getrocknet einen schwachen Geruch, der allmählich stärker hervortritt, wenn er angefeuchtet wird. Es gibt verschiedene Substanzen, die den Moschusgeruch vernichten, so besonders die bitteren Mandeln, Kampfer, Schwefel, Säuren und schwefelsaure Salze. Hat man in einer Reibschale Moschus gerieben, so kann man den anhaftenden Moschusgeruch am besten dadurch beseitigen, daß man bittere Mandeln darin zerreibt.

Der Moschus ist seines hohen Preises wegen außerordentlich vielen Verfälschungen unterworfen; man hat nicht selten zwischen den Häuten der Beutel Bleistückchen, Schrotkörner, Sand, halbverkohltes Fleisch, getrocknetes Blut, Guano, Asphalt, Benzoe, Storax Gewürzstoffe, eingetrocknete Pflanzensäfte, Catechu, sowie auch Moschussubstanz aus schlechten und Häute von anderen Beuteln gefunden. Diese Betrügereien, in welchen die Chinesen eine große Fertigkeit besitzen, werden in so täuschender Form angebracht, daß sie nicht selten dem Kenner entgehen. Eine der größten Betrügereien, die auch in Europa ausgeführt wird, besteht nach Hager darin, den Moschusbeutel ganz oder mit einigen Nadelstichen durchbohrt in starken Rum oder schwachen Weingeist zu legen und mit den Fingern zu drücken, ihn dann mit etwas Weingeist abzuwaschen und an der Luft zu trocknen. Der Betrüger gewinnt daraus eine für Parfümeriezwecke geeignete Tinktur, und die Moschussubstanz nimmt durch Aufnahme von Feuchtigkeit an Gewicht zu. Solche Beutel sind nach dem Trocknen oft recht knorrig und uneben, also leicht zu erkennen.

Bezüglich Prüfung ist noch zu erwähnen, daß gute Moschusbeutel 50—60 % Moschus geben. Die Beutel dürfen an keiner Stelle eine künstliche Naht erkennen lassen. Beimengungen von Blut sind dadurch zu entdecken, daß der Moschus beim Befeuchten mit Wasser einen fauligen Geruch annimmt. Das Vorhandensein von Metallstückchen, Steinchen, Harz usw. kann mit dem bloßen Auge oder einer Lupe nachgewiesen werden. Das Mikroskop zeigt in reinem Moschus weiße und bräunliche, unregelmäßig geformte Körnchen, Zellen, Öltropfen und meist auch Pilzfäden. Beim Verbrennen des Moschus muß eine graue Asche bleiben, die 5—8 % beträgt.

In der Parfümerie findet der Moschus zu Seifen, Riechpulvern und Extraits Verwendung. Für sich allein wird er aber wohl kaum zum

<sup>1)</sup> Gildemeister u. Hoffmann, Die ätherischen Öle, 2. Aufl. Leipzig 1900, S. 554.

Parfümieren verwandt, nicht einmal zu den sogenannten Moschusseifen oder Moschusextrahen. Geschätzt wird er vom Parfümeur hauptsächlich wegen seiner Eigenschaft, die anderen mit ihm zusammen verwandten Parfüms kräftiger hervortreten zu lassen und sie dauerhafter zu machen. Bei der Verwendung zu Seifen muß der Moschus zuvor präpariert werden, da er sonst nicht zur vollen Geltung gelangt. Soll der Moschus zu pilierten Seifen verwandt werden, so wird er in einer Reibschale mit klarem Zucker zerrieben, während er für kaltgerührte Seifen in einer Reibschale mit schwacher Pottaschenlauge von 3 bis höchstens 5° Bé übergossen wird. Die schwache Lauge läßt den Geruch kräftiger hervortreten, während starke Lauge ihn zerstört.

**Zibeth** (Zibethum) stammt von zwei Tieren aus dem Viverra-Geschlecht. Die eigentliche Zibethkatze (*Viverra civetta* L.) lebt in den heißesten Teilen Afrikas, von der Guineaküste und dem Senegal bis nach Abyssinien, wo man sie zum Behufe der Zibethgewinnung mit großer Sorgfalt züchtet. Außerdem liefert auch die in Ostindien, auf den Molukken und den Philippinen einheimische *Viverra zibetha* L. dieses Produkt. Zibeth ist ein salbenartiges Sekret, das sich bei beiden Geschlechtern in einer nach außen mündenden Tasche zwischen After und Geschlechtsteilen findet. Man sammelt die freiwillig ausgespritzte oder die mit einem Löffelchen der Tasche entnommene Substanz. Diese ist frisch eine bräunliche, salbenförmige, mit der Zeit dunkler und härter werdende Masse von scharfem, bitterlichem, widrigem Geschmack und eigentümlichem urinösen, unangenehmen, an Moschus erinnernden Geruch, der erst bei großer Verdünnung, mit anderen Riechstoffen gemischt, sich zu einem Wohlgeruche gestaltet. Angezündet, verbrennt er mit leuchtender Flamme unter Hinterlassung von 3—4 % Asche. Das Sekret ist unlöslich in Wasser, schwer in Weingeist, leichter in warmem Äther und Chloroform, aber doch nur teilweise löslich und muß eine gleichmäßige, nicht bröckelnde Masse darstellen. Boutron-Charlard fand im Zibeth flüchtiges Öl, festes und flüssiges Fett, gelben Farbstoff, Harz, Schleim, freies Ammoniak und mehrere anorganische Salze. Der Geruchträger des Zibeths ist ein Zibeton genanntes Keton von der Zusammensetzung  $C_{17}H_{30}O$ , das zu einer bei 32,5° schmelzenden, farblosen Kristallmasse von feinem, moschusartigem Geruch, der sehr lange andauert und sehr anhaftend ist, erstarrt.

Man verwendet den Zibeth in der Parfümerie hauptsächlich als Zusatzmittel zu anderen Parfüms, um sie zu verstärken und beständiger zu machen.

**Ambra** (*Ambra grisea*, *Ambra ambrosiaca*) ist eine fettwachsartige, äußerlich graue, innerlich gelb, rot oder schwarz gefleckte, zuweilen hellergestreifte, leicht mit einer dünnen Rinde überzogene Substanz, die in Stücken von verschiedener Größe in den Meeren zwischen den Wendekreisen schwimmend oder an den Strand geschwemmt, aber auch in den Eingeweiden und in den Exkrementen des Pottwals (*Physeter macrocephalus* Schow) gefunden wird. Man nimmt jetzt meist an, daß es verhärtete, unvollkommen verdaute Speisereste sind, die vorwiegend von Cephaloden, die dem Wal als Nahrung dienen, stammen.

Für diesen Ursprung sprechen die gewöhnlich darin vorkommenden hornartigen, papageischnabelartigen Kiefer dieser Tiere, deren Vorhandensein für ein Zeichen der Echtheit der Droge gehalten wird.

Die Ambra wird besonders in der Nähe der Inseln Sumatra, den Molukken und Madagaskar, sowie auch an den Küsten von Südamerika, China, Japan und Coromandel gefunden; auch an der Westküste von Irland wurden schon ebenfalls große Stücke dieser Substanz aufgefischt. Hauptfundorte der Ambra sind jedoch die Küsten von Sligo, Mago, Kerry und der Insel Arrau. Sie wird meist mit Netzen gefischt, besonders nach Stürmen.

Die Ambra hat einen schwachen, angenehmen, an Benzoe erinnernden Geruch, der beim Erwärmen stärker hervortritt. Längere Zeit in der Hand gehalten, wird die Ambra weich und biegsam; in der Hitze des kochenden Wassers schmilzt sie, und stärker erhitzt, verflüchtigt sie sich in Gestalt eines weißen Dampfes, nur Spuren von Asche zurücklassend. Das spezifische Gewicht ist 0,8—0,9. Sie löst sich nicht in Wasser, wenig in kaltem, leichter in heißem Weingeist, in Äther, in flüchtigen und fetten Ölen. In absolutem Alkohol ist sie beinahe vollständig löslich. Obwohl die Ambra leicht bröckelt (mit matter Bruchfläche), läßt sie sich nur sehr schwer zu einem groben Pulver zerreiben. Mit dem Finger läßt sie sich wie harte Natronseife polieren.

Hauptbestandteil der Ambra ist das Ambrafett (Ambraïn), das sich aus der gesättigten weingeistigen Ambralösung nach längerer Aufbewahrung in Form warzenförmiger, weißlicher oder glänzender, nadelförmiger Kristalle ausscheidet. Es ist nach Hammersten kein Fett, sondern ein hochmolekularer, einwertiger Alkohol ( $C_{26}H_{48}OH + H_2O$ ), der dem Cholesterin ähnelt. Nach John besteht die Ambra aus 85 % Ambrafett, 12,5 % süßem, balsamischen Extrakt, ferner Benzoesäure, Chlornatrium und 1,5 % unlöslichem, braunen Rückstand. Benzoesäure ist nur hin und wieder als Ambrabestandteil angetroffen worden. Bei der Destillation mit Wasser gibt die Ambra 13 % flüchtiges, angenehm riechendes Öl. Ein rotglühender Eisendraht dringt leicht in die Ambra ein, und aus dem Loche fließt eine ölige, stark und angenehm riechende Flüssigkeit.

Bei dem hohen Preise der Ambra kommen Verfälschungen ziemlich häufig vor, und oft ist die Ware ein künstliches Gemenge von Benzoe, Weihrauch, Wachs mit Mehl und anderen Substanzen und mit Moschus parfümiert. Zur Erkennung dieser Fälschungen hat man auf das Ansehen, die Löslichkeitsverhältnisse, die Beschaffenheit des Bruches und den Aschengehalt zu achten. Erweicht man Ambra durch Kneten mit den Fingern, so läßt sie sich mit einer Nadel durchstechen; zieht man letztere wieder heraus, so darf bei unverfälschter Ambra nichts daran hängen bleiben.

In der Parfümerie wird die Ambra weniger wegen ihres Wohlgeruchs, als vielmehr deshalb angewandt, um die Gerüche beständiger zu machen.

### Künstliche Riechstoffe.

Die künstlichen Riechstoffe spielen heute in der Parfümerie eine große Rolle; doch soll man nicht glauben, daß man an Stelle des natürlichen Riechstoffes stets ohne weiteres den künstlichen verwenden kann, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Es sind da manchmal Körper von scheinbar nebensächlichem Wert für die Gesamtgeruchswirkung von großer Bedeutung und es bedarf oft langwieriger Versuche, um zum Ziele zu kommen. Die Verarbeitung ist dieselbe wie bei den ätherischen Ölen; gegen Alkali empfindliche Riechstoffe können aber bei den auf kaltem, halbwarmem und warmem Wege bereiteten Seifen keine Verwendung finden, sondern nur bei den pilierten Seifen. Hier verfährt man mit ihnen in der gleichen Weise wie mit den ätherischen Ölen oder anderen natürlichen Riechstoffen, indem man sie mechanisch unter die Seifenmasse mengt. Die festen Riechstoffe löst man vorher in den in der Vorschrift vorkommenden ätherischen Ölen oder, wenn dies nicht angängig ist, in etwas Alkohol, den man, um recht wenig zur Lösung zu benötigen, ein wenig erwärmt. Man erzielt hierdurch eine feinere Verteilung des Riechstoffes in der Seifenmasse. Setzt man die Riechstoffe ungelöst der Seife zu, so läuft man obendrein Gefahr, daß sie bei ihrer nachträglichen Auflösung Flecken in der Seife erzeugen.

Bei den ätherischen Ölen haben wir bereits zwei künstliche Riechstoffe besprochen, das künstliche Bittermandelöl und das künstliche Wintergrünöl; nachdem die Chemie der ätherischen Öle in neuerer Zeit ganz außerordentliche Fortschritte aufzuweisen hat, und die chemische Zusammensetzung sehr vieler Öle festgestellt ist, ist es gelungen, eine große Anzahl für den Parfümeur wichtiger Riechstoffe teils aus den natürlichen Ölen abzuscheiden und in reiner Form auf den Markt zu bringen, teils künstlich herzustellen. Von diesen wollen wir die wichtigsten in nachfolgendem vorführen.

Eine Klasse künstlicher Riechstoffe, die sogenannten Fruchtäther, deren Kenntnis schon älteren Datums ist, ist auch wiederholt für Parfümeriezwecke empfohlen worden, auch sind bisweilen solche Produkte zur Verwendung gekommen; davon ist aber unbedingt abzuraten, da sie reizend auf die Luftröhre und die Atmungswerkzeuge einwirken und Husten, häufig auch Kopfschmerz hervorrufen.

**Anethol.** Beim Anisöl ist darauf hingewiesen, daß der Träger der charakteristischen Eigenschaften dieses Öles das Anethol ( $C_{10}H_{12}O$ ) ist. Die fabrikmäßige Reindarstellung dieses Körpers ist Schimmel & Co. im Jahre 1886 gelungen. Er bildet blendend weiße Kristalle von reinstem Anisgeruch, die bei  $22,5\text{--}23^\circ\text{C}$  zu einer farblosen, stark lichtbrechenden Flüssigkeit schmelzen und bei  $21\text{--}22^\circ\text{C}$  wieder erstarren, und ist ungefähr um 20 % ausgiebiger als das beste Anisöl. Durch Einwirkung von Licht und Luft vermindert sich allmählich das Kristallisationsvermögen, und schließlich erstarrt das Anethol überhaupt nicht mehr. Gleichzeitig wird es dickflüssiger und nimmt eine gelbliche Farbe sowie einen unangenehmen, bitteren Geschmack an, der ebenso wie der Geruch, nicht mehr an Anis erinnert.



Das Anethol hat bis jetzt mehr in der Likörfabrikation als in der Parfümerie Verwendung gefunden, obwohl es bei feineren Parfümerien den Vorzug vor dem Anisöl verdient.

**Anisaldehyd.** Durch Oxydation von Anethol erhält man Anisaldehyd ( $\text{C}_6\text{H}_4 \cdot (\text{OCH}_3) \cdot \text{COH}$ ), eine Flüssigkeit vom spezifischen Gewicht 1,126—1,130, die im Kältegemisch kristallinisch erstarrt und zwischen  $-4$  und  $0^\circ \text{C}$  wieder schmilzt. Anisaldehyd löst sich in 7—8 Volumen 50 %igen Alkohols und oxydiert sich an der Luft leicht zu Anissäure, weshalb er in gut verschlossenen, möglichst gefüllten Flaschen aufbewahrt werden muß.

Der Anisaldehyd erinnert im Geruch an blühenden Weißdorn und findet jetzt unter dem Namen Aubépine (Weißdorn) vielfach zu Seifen und Extraits Verwendung. Er gestaltet sich besonders günstig in Verbindung mit Pomeranzenöl, Petitgrainöl und ähnlichen ätherischen Ölen.

Ein im Handel vorkommendes „kristallisiertes Aubépine“ ist anisaldehydschwefligsaures Natrium und Soda. Es liefert auf Wasserzusatz nur 40 % Anisaldehyd.

**Anthranilsäuremethylester.** Zu den wichtigsten künstlichen Riechstoffen gehört der Anthranilsäuremethylester. Er wurde im Jahre 1894 im Laboratorium von Schimmel & Co. als ein Bestandteil des Orangenblütenöles aufgefunden und außerdem im Tuberosenöl, Ylang-Ylangöl, süßen Pomeranzenöl, Bergamottblätteröl, Jasminblütenöl und Gardeniaöl nachgewiesen.

Der reine Anthranilsäuremethylester ( $\text{NH}_2 \cdot \text{C}_6\text{H}_4 \cdot \text{COOCH}_3$ ) ist eine bei gewöhnlicher Temperatur feste Verbindung vom Schmelzpunkt  $24-25^\circ \text{C}$ , die sowohl in festem Zustande wie auch in Lösung, besonders in alkoholischer, prachtvoll blau fluoresziert. Einmal geschmolzen bleibt der Ester selbst bei niedriger Temperatur lange Zeit flüssig. Er besitzt eine außerordentliche Geruchsintensität. Auf 100 kg Seife darf nicht mehr als 1 kg davon verwandt werden. Ihre hervorragenden Eigenschaften als Riechstoff entwickelt diese Substanz erst durch Verdünnung oder durch Mischung mit wohlriechenden ätherischen Ölen. Ein Zusatz dieses Bouquetstoffes zu anderen Riechstoffen zum Zweck der Darstellung synthetischer Blumengerüche ist von ähnlicher Wirkung wie der beliebte Zusatz von etwas Moschus, insofern als dadurch der Geruch anhaltender wird und weniger schnell verfliegt. Es ist dies eine Eigenschaft, welche ganz besonders den stickstoffhaltigen Substanzen zukommt (Beispiele dafür sind künstlicher Moschus, Senföle, Pyridin und Chinolinbasen); nur paßt sich der Geruch des Anthranilsäuremethylesters den Blumengerüchen viel besser an, als das Moschusparfüm, und ein Zusatz dieses Esters ist in den Fällen, wo es sich nicht nur um eine Imitation, sondern um eine wirkliche Synthese der Blumenriechstoffe handelt, in dem nachgewiesenen natürlichen Vorkommen begründet.

Die Herstellung künstlichen Neroliöls gelingt nach folgender Vorschrift: 32 Gewichtsteile einer Lösung von 150 g Anthranilsäuremethylester in 850 ccm Limonen werden versetzt mit 30 Gewichtsteilen Li-



nalool, 25 Gewichtsteilen Linalylazetat, 12 Gewichtsteilen Geraniolformiat, 0,5 Gewichtsteilen Citral. — Ein künstliches Jasminöl erhält man, indem man 50 g Anthranilsäuremethylester in 650 g Benzylalkohol unter Zusatz von 200 g Essigsäurebenzylester und 100 g Linalool löst.

Verschiedene von der Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation in Berlin hergestellte Riechstoffe enthalten als Bestandteil Anthranilsäuremethylester. Hierher gehören Isolen, Narceol, Auranthol u. a.

**Benzoessäuremethylester** wird nach verschiedenen Verfahren aus Methylalkohol und Benzoessäure hergestellt und bildet eine farblose, stark lichtbrechende Flüssigkeit von angenehmem, aromatischem Geruch und dem spezifischen Gewicht 1,094—1,096. Dieser Ester löst sich in 4 Teilen 60 %igen Alkohols und findet unter dem Namen Niobeöl in der Parfümerie häufig Verwendung.

**Benzylazetat** ist ein wesentlicher Bestandteil des Jasminöls und wird künstlich durch Azetylierung des Benzylalkohols erhalten. Er bildet eine farblose Flüssigkeit von angenehmem, fruchtätherähnlichem Geruche und hat ein spezifisches Gewicht von 1,060—1,062. Zur Lösung sind etwa 6 Teile 60 %igen und 20 Teile 50 %igen Alkohols erforderlich.

**Bornylazetat.** Der Träger des balsamischen Aromas aller Fichtennadelöle ist das Bornylazetat (Essigsäure-Bornylester  $C_{10}H_{17}OC_2H_3O$ ). Es wird künstlich hergestellt, indem man Borneol, das man durch Reduktion des Laurineen-Kampfers gewinnt, in wasserfreier Essigsäure löst und bei Gegenwart geringer Mengen von Schwefelsäure erhitzt. Der unter vermindertem Druck destillierte Ester bildet farblose, rhombische Säulen, die ein spezifisches Gewicht von 0,990—0,991 haben und bei etwa 29° C schmelzen. Das Bornylazetat ist leicht löslich in Alkohol und Äther.

Da in den besten Fichtennadelölen durchschnittlich nur etwa 5 % Bornylazetat enthalten sind, das jetzt in den Handel gebrachte reine Präparat jedoch ungefähr die zwanzigfache Stärke und Ausgiebigkeit der Fichtennadelöle besitzt, so scheint es berufen, die Naturdestillate vollkommen zu ersetzen.

**Citral.** Wie wir früher gesehen haben, ist der charakteristische Träger des Zitronengeruches ein Aldehyd von der Formel  $C_{10}H_{16}O$ , das Citral, welches ein dünnflüssiges, schwach gelblich gefärbtes, optisch inaktives Öl vom spezifischen Gewicht 0,892—0,895, von durchdringendem Zitronengeruch und scharfem, brennendem Zitronengeschmack darstellt. Es ist leicht löslich in Alkohol und kommt nicht nur im Zitronenöl, sondern auch in verschiedenen anderen ätherischen Ölen vor. In größerer Menge ist es im Backhousiaöl (etwa 95 %) und im Lemongrasöl (etwa 70—80 %) enthalten, ferner im Pomeranzenöl, Mandarinenöl, Verbenaöl, Melissenöl und vielen anderen Ölen, aus denen allen es sich abscheiden und rein darstellen läßt. Künstlich kann es durch Oxydation von Geraniol gewonnen werden.

Da der Gehalt des normalen Zitronenöles an Citral durchschnittlich 4—5 % beträgt, so werden 40—50 g Citral ungefähr 1 kg Zitronenöl entsprechen; doch darf nicht verschwiegen werden, daß das Citral

nicht die volle Frische des Aromas hat, welches gutes Zitronenöl charakterisiert. Deshalb wird empfohlen, es im Gemisch mit Zitronenöl zu verwenden, wodurch dem erwähnten Übelstand abgeholfen wird.

Bei der Aufbewahrung des Citrals, sowohl rein als auch im Gemisch, ist besonders darauf zu achten, daß es vor Wärme und Sonnenlicht geschützt ist.

**Citronellal.** Der Hauptträger des Zitronellölgeruchs ist, wie früher angegeben, das Citronellal, das aber auch noch in anderen ätherischen Ölen vorkommt. Seine Darstellung erfolgt durch Abscheidung aus den an Citronellal reichhaltigsten Ölen in Form einer farblosen Flüssigkeit von melissenartigem Geruch und dem spezifischem Gewicht 0,855 bis 0,860, die in ziemlichem Umfange zur Parfümierung billiger Seifen dient, in denen es gut haltbar und von großer Ausgiebigkeit ist. 100 kg Seife erfordern höchstens 300—400 g Citronellal, während vom Zitronellöl, um die gleiche Wirkung zu erzeugen, die 3—10fache Menge erforderlich ist, je nach der ganz außerordentlichen Schwankungen unterliegenden Qualität dieses Öles<sup>1)</sup>.

**Citronellol.** Das Citronellol ( $C_{10}H_{20}O$ ) ist erst in neuerer Zeit in reinem Zustande erhalten und als selbständige Verbindung charakterisiert worden. Gemische desselben mit Geraniol sind schon früher unter dem Namen Rhodinol oder Reuniol beschrieben. Auch das Roseol von Markownikow und Reformatsky, das den Hauptbestandteil des Rosenöls ausmachen sollte, hat sich als Gemisch von Geraniol und Citronellol erwiesen. Diese als einheitliche Verbindungen angesehenen Gemenge waren teils aus Rosenöl, teils aus den Pelargoniumölen erhalten. Jetzt weiß man, daß in diesen Ölen neben dem Geraniol noch ein zweiter Alkohol von der Formel  $C_{10}H_{20}O$  in größerer oder geringerer Menge vorkommt.

Reines Citronellol ist eine farblose, angenehm rosenähnlich, aber feiner als Geraniol riechende Flüssigkeit vom spezifischen Gewicht 0,860—0,869 und findet in der Parfümerie als Rosenölersatz Verwendung. Es ist löslich in etwa 15 Volumen 50 %igen und in 3—4 Volumen 60 %igen Alkohols. Citronellol ist bedeutend beständiger als Geraniol, da es z. B. von Alkali, selbst beim Erwärmen nicht angegriffen wird.

**Crataegon.** Unter dieser Bezeichnung bringt die Firma Schimmel & Co. seit kurzem ein Präparat in den Handel, das, wie schon der Name andeuten soll, im Geruch an Weißdorn (*Crataegus Oxyacantha*) erinnert und in dieser Beziehung etwa zwischen Anisaldehyd und Heliotropin steht. Es ist eine farblose Flüssigkeit, die in ganz reinem Zustand zu weißen Kristallen erstarrt, die bei etwa 37° schmelzen und in den üblichen Lösungsmitteln leicht löslich sind. Vom Heliotropin, mit dem es ungefähr den gleichen Schmelzpunkt hat, unterscheidet es sich u. a. dadurch, daß es nicht mit Bisulfitlauge reagiert. Über seine chemische Zusammensetzung ist nichts Näheres bekannt, die Endsilbe „on“ im Namen läßt aber vermuten, daß es sich um ein Keton

<sup>1)</sup> H. Mann, Die moderne Parfümerie.

handelt. Freunden eines dezenten Weißdornparfüms kann das Präparat um so mehr empfohlen werden, als es gegenüber Anisaldehyd (Aubépine) den Vorzug hat, alkalibeständig zu sein.

**Cumarin.** Der angenehme Duft des frisch gemähten Heues verdankt seinen Geruch hauptsächlich dem Ruchgras (*Anthoxantum odoratum* L.). Dieses Gras enthält einen wohlriechenden Stoff, das Cumarin ( $C_9H_6O_2$ ), das noch in vielen anderen Pflanzen vorkommt, namentlich in großer Menge in den Tonkabohnen, den Samen von *Dipterix odorata* Willd., ferner im Waldmeister, dem Kraut von *Asperula odorata* L., und an Melilotsäure gebunden im Steinklee, *Melilotus officinalis* Descr.

Das Cumarin bildet kleine, farblose, seidenglänzende Kristalle. Es ist sehr hart, kracht zwischen den Zähnen, zeigt glatten Bruch und sinkt im Wasser unter. Es riecht sehr angenehm gewürzhaft und schmeckt bitter, warm und stechend. Es schmilzt in reinem Zustande bei  $67^\circ C$  (nach Schimmel & Co. bei  $69\text{--}70^\circ C$ ), fetthaltig dagegen, wie es aus den Bohnen ausgeschieden wird, bei  $40\text{--}50^\circ C$ . Der Siedepunkt liegt bei  $290^\circ C$ ; es verflüchtigt sich aber schon bei weit niedrigeren Temperaturen und sublimiert in weißen Nadeln.

Die Tonkabohnen, die wegen ihres Gehalts an Cumarin vielfach in der Parfümerie verwandt werden und früher meist den Ausgangspunkt der Darstellung des Cumarins bildeten, sind die reifen Samen vom Tonkabaume. Man unterscheidet im Handel zwei Sorten Tonkabohnen, holländische, welche von der in den Wäldern Guyanas heimischen *Dipterix odorata* Willd. stammen, und englische von der in Cayenne wachsenden *Dipterix oppositifolia* Willd.

Die holländische Tonkabohne ist 3—4 cm lang, 1—1,5 cm breit und 7—11 mm dick, meist etwas gekrümmt, unter der Spitze mit dem Nabel versehen, mit einer dünnen, zerbrechlichen, glatten, netzrunzligen, braunschwarzen oder schwarzen, fettglänzenden Schale bedeckt, auf welcher sich meist kleine Cumarinkristalle befinden, so daß sie meist, namentlich in den Runzeln, weißlich bestäubt sind. Der Kern besteht aus zwei, ölhaltigen gelbbraunlichen Samenlappen, zwischen welchen meist Cumarinschichten lagern. Der Geruch ist angenehm, dem des Steinklees ähnlich, der Geschmack aromatisch bitter. Die holländischen Tonkabohnen enthalten Fett, Zucker, Äpfelsäure und äpfelsauren Kalk, Stärke, Gummi und 1—1,5 % Cumarin. — Die englischen Tonkabohnen sind kleiner, innen weißgelblich, äußerlich beinahe schwarz und von geringerer Qualität als die holländischen.

Zur Gewinnung des Cumarins aus den Tonkabohnen hat man zwei Wege. Der eine besteht darin, daß man die zerquetschten Bohnen wiederholt mit Weingeist auszieht, von dem Extrakte den Weingeist abdestilliert und den Rückstand mit kaltem Wasser vermischt, wodurch mit Fett verunreinigtes Cumarin gefällt wird. Um das Fett zu entfernen, kocht man das Ganze auf, filtriert die heiße Lösung durch ein feuchtes Filter, auf dem das Fett zurückgehalten wird, und läßt erkalten. Der größte Teil des Cumarins schießt dabei in Kristallen aus, ein kleiner Rest kann durch Verdunsten der Mutterlauge erhalten werden. Der

andere Weg ist, daß man die zerquetschten Bohnen mit Wasser destilliert. Nach 24 Stunden scheidet sich der größte Teil des Cumarins kristallinisch aus, während ein gelöst bleibender Rest dem Wasser durch Schütteln mit Petroläther und nachherige Verdunstung des Lösungsmittels entzogen werden kann. Aus 1 kg guter Tonkabohnen erhält man bis zu 14 g Cumarin.

Bisweilen wird auch Cumarin in der Weise gewonnen, daß man den Grus, welcher sich in den Originalkisten von Tonkabohnen befindet und im wesentlichen aus Cumarin besteht, durch Umkristallisieren reinigt.

Das Cumarin wird jetzt von mehreren Fabriken synthetisch dargestellt und von einer Reinheit in den Handel gebracht, daß es die Gewinnung aus Tonkabohne vollständig entbehrlich macht. Das künstliche Cumarin hat dieselben Eigenschaften wie das aus der Tonkabohne gewonnene und ist durch nichts von ihm zu unterscheiden. Eine große Annehmlichkeit des Cumarins ist, daß es in allen in der Parfümerie- und Feinseifenfabrikation zur Verwendung kommenden Flüssigkeiten löslich ist. Wasser, Äther, Sprit, Glyzerin, Vaseline, fettes Öl und Fette nehmen es in größerem oder geringerem Verhältnis auf.

Wegen der großen Wichtigkeit, welche die genaue Kenntnis der Löslichkeit des Cumarins in Alkohol und Wasser für seine praktische Verwendung hat, haben Schimmel & Co. darüber genaue Versuche angestellt. Es lösen:

100 Teile Alkohol	bei 0° C.	bei 16—17° C.	bei 29—30° C.
von 90 Vol.-Proz.	7,10 Teile	13,70 Teile	42,50 Teile
„ 80 „ „	6,00 „	12,30 „	38,30 „
„ 70 „ „	4,40 „	9,10 „	26,00 „
„ 60 „ „	3,20 „	6,00 „	16,00 „
„ 50 „ „	1,70 „	3,40 „	8,90 „
„ 40 „ „	0,70 „	1,50 „	3,90 „
„ 30 „ „	0,30 „	0,60 „	1,70 „
„ 20 „ „	0,20 „	0,40 „	0,80 „
„ 10 „ „	0,15 „	0,25 „	0,50 „
100 Teile Wasser	0,12 „	0,18 „	0,27 „

Um jede Ausscheidung von Cumarin aus der Lösung bei etwaigem Rückgang der Temperatur zu vermeiden, empfiehlt es sich, das in vorstehender Tabelle genannte Maximalquantum nicht voll anzuwenden. Nimmt man die bei 0° C lösliche Menge Cumarin als Norm, so ist man sicher, daß unter gewöhnlichen Verhältnissen eine Ausscheidung ausgeschlossen ist.

Da beste Tonkabohnen durchschnittlich 1,5 % Cumarin enthalten, so sind 15 g des letzteren an Stelle von 1 kg bester Tonkabohnen zu setzen.

Cumarin und seine Lösungen sind an einem kühlen, dunklen Ort aufzubewahren. Durch die Einwirkung des Lichts tritt schon in einigen Wochen Gelbfärbung ein.

Zur Prüfung des Cumarins dient in erster Linie sein Schmelzpunkt, dann auch sein Verhalten gegen die verschiedenen Lösungsmittel. Es sind wiederholt Verfälschungen mit Azetanilid beobachtet worden.

**Geraniol.** Das Geraniol ( $C_{10}H_{18}O$ ) bildet, wie wir früher gesehen haben, den Hauptbestandteil des Geraniumöles und des Palmarosaöles, sowie des flüssigen Anteils des Rosenöles. Auch Zitronellöl enthält beträchtliche Mengen davon und dient vielfach als Ausgangsmaterial zu seiner Darstellung. Geraniol bildet im reinen Zustande eine farblose, optisch inaktive Flüssigkeit von 0,882—0,886 spezifischem Gewicht, ist leicht löslich in Alkohol, selbst in verdünntem, in dem 1 Volumen Geraniol mit 12—15 Volumen 50 %igem Weingeist eine vollkommen klare Lösung gibt, und besitzt einen angenehmen, rosenartigen Geruch, der aber zu wenig intensiv ist, so daß er in Feinseifen nicht zur Geltung kommt; vorzüglich aber wirkt es im Gemisch mit Geraniumölen.

Mit Erfolg ist von Schimmel & Co. versucht worden, reines Geraniol über frisch gepflückte Rosen zu destillieren, und zwar werden auf 1 kg Geraniol 2500 kg frische Rosen genommen. Das so gewonnene Rosen-Geraniol ist im Geruch von echtem Rosenöl nicht zu unterscheiden und eignet sich vorzüglich für feine Feinseifen.

Schimmel & Co. haben mit großem Erfolg auch Geraniol über Resedablüten destilliert (1 kg Geraniol auf 500 kg frische Resedablüten). Dieses Reseda-Geraniol zeigt nicht den geringsten Anklang an Geraniol, sondern der Resedageruch dominiert vollständig. Es dient vorzüglich als Basis für alle Resedaprodukte und gibt bei geeigneten Zusätzen, z. B. Irisöl, den Resedageruch in voller Naturwahrheit wieder. Die Ausgiebigkeit des Reseda-Geraniols ist so groß, daß ein Zusatz von 100 g auf 100 kg Feinseife als Maximum bezeichnet werden muß.

Rosen-Geraniol und Reseda-Geraniol lösen sich leicht in Alkohol fetten Ölen und Vaseline, besitzen somit alle für die praktische Verwendung wichtigen und wünschenswerten Eigenschaften.

Geraniol wird durch kaltes Alkali nicht, durch eine konzentrierte alkoholische Lösung jedoch bei 150° C angegriffen.

Hesse und Zeitschel haben aus dem Neroliöl einen dem Geraniol isomeren Terpenalkohol isoliert, Nerol genannt, der einen wesentlich frischeren Rosengeruch haben soll als das Geraniol, namentlich in geeigneter Verdünnung.

**Geranylazetat** kommt ebenso wie Linalylazetat ziemlich häufig in ätherischen Ölen vor und bildet eine farblose Flüssigkeit von sehr angenehmem, an Bergamott, Lavendel und Rosen erinnernden Geruch, der in der Parfümerie gut verwendbar ist. Es ist nach Schimmel & Co. löslich in 7—10 Volumen 70 %igem Alkohol und hat ein spezifisches Gewicht von 0,910—0,917.

**Heliotropin.** Von hervorragender Bedeutung für die Parfümeriefabrikation ist das Heliotropin oder Piperonal ( $C_8H_8O_2CH_2COH$ ), das in farblosen, prismatischen Kristallen, die bei 35—36° C schmelzen, erhalten wird und einen angenehmen Geruch nach Heliotrop zeigt. Auf die Zunge gebracht übt das Heliotropin dieselbe Empfindung aus, wie es unter gleichen Umständen das Pfefferminzöl tut, nur ist die Empfindung von längerer Dauer. Es verflüchtigt sich bei höherer Temperatur, ohne irgendeinen Rückstand zu hinterlassen, und löst sich in Alkohol



und Äther, sehr wenig in kaltem Wasser, leichter in siedendem. Aus heißem Wasser kann es in zollangen Kristallen erhalten werden.

Das Heliotropin wird unter dem Einfluß von Wärme, Luft und Licht unansehnlich, ballt sich zu Klumpen zusammen und nimmt unter Umständen sogar eine braune Farbe an; die Ware ist dann vollständig zersetzt und unbrauchbar. Schon eine Temperatur von 30° C wirkt nachteilig auf das Parfüm ein, und man tut gut, es in den heißen Sommermonaten gar nicht zu beziehen. Den Konsumenten in den heißen Klimaten wird empfohlen, das Heliotropin gleich in Spiritus aufzulösen und die Lösung kühl zu lagern, um das Parfüm in voller Frische zu konservieren.

Als Ausgangspunkt zur Darstellung des Heliotropins oder Piperonals diente früher der Pfeffer; heute stellt man es auf wesentlich billigere Weise durch Oxydation von Isosafrol dar.

Heliotropin wird in bedeutendem Maße in der Feinseifenfabrikation angewendet. Man löst es zu diesem Zweck in den anderen mit zur Verwendung kommenden ätherischen Ölen, wie Lavendel-, Geranium-, Sandelholz- und Petitgrainöl und setzt die Mischung der Seife beim Pilieren zu. Etwas Cumarin gibt dem Geruch mehr Halt und ist deshalb notwendig.

Das Heliotropin ist auch der Hauptbestandteil des „Heliotrop-amorph“, das den Geruch der Heliotropblätter noch besser wiedergibt als das reine Heliotropin.

**Hyazinth.** Von einigen Fabriken ätherischer Öle wird unter dem Namen „Hyazinth“ ein künstliches Hyazinthenöl in den Handel gebracht, das den Duft der Hyazinthen in vollendetster Weise wiedergibt. Seine Zusammensetzung wird von den betreffenden Fabrikanten noch als Geheimnis betrachtet. Schimmel & Co. sagen von ihrem Präparat, daß es ein auf genauer Kenntnis der Zusammensetzung des natürlichen Geruchs beruhendes Produkt sei, das ausschließlich aus reinen chemischen Körpern bestehe und keine Spur irgendeines Verdünnungsmittels enthalte. Das Hyazinth ist leicht löslich in allen für die Parfümerie in Betracht kommenden Flüssigkeiten. Es dient nicht nur zur Herstellung von Hyazinthseifen und -parfümen, sondern wird auch vielfach in Verbindung mit Rosen- und Geraniumölen zu Rosenseifen verwandt. Zu beachten ist seine große Ausgiebigkeit; durch zu starke Dosen kann die Wirkung beeinträchtigt werden. 4 bis höchstens 6 g in 1 kg feinstem Sprit aufgelöst geben ein vorzügliches Taschentuchparfüm.

**Jasmin.** Zu den Blüten, bei denen zur Gewinnung des ätherischen Öles die Destillation mit Wasser nicht anwendbar ist, gehört die Jasminblüte, die Blüte von *Jasminum grandiflorum* L. Man benutzt zur Gewinnung des Riechstoffes die Enfleurage. Die quantitative Zusammensetzung des auf diese Weise gewonnenen Jasminöles ist nach Hesse folgende: 65 % Benzylazetat, 7,5 % Linalylazetat, 6 % Benzylalkohol, 15,5 % Linalool, 2,5 % Indol, 0,5 % Anthranilsäuremethylester, 3 % Jasmin. Zu ähnlichen Ergebnissen waren schon vorher Schimmel & Co. gekommen, welche auf Grund ihrer Forschungen ein künstliches



Jasminöl herstellen, das sie unter der Bezeichnung „Jasmin Schimmel & Co.“ in den Handel bringen. Es enthält nach Angabe der Fabrikanten alle Bestandteile, welche das Parfüm der frischen Blumen bilden. Es zeichnet sich durch große Ausgiebigkeit aus, und das damit hergestellte Extrait zeigt keine Spur von ranzigem Geruch, der bei Pomadenauswaschungen nach einer gewissen Zeit einzutreten pflegt. Auch hat es den Vorzug, daß es nicht nachdunkelt.

Auch von anderen Firmen wird künstliches Jasminöl hergestellt. So bringen z. B. Heine & Co. ein künstliches Jasminöl in den Handel<sup>1)</sup>. Nach einem Bericht der genannten Firma bedingt das Jasmon, ein Keton von der Formel  $C_{11}H_{16}O$ , zusammen mit dem Indol ( $C_8H_4NHC_2H_5$ ) den charakteristischen Jasmingeruch, und die genannten stellen das künstliche Jasminöl aus künstlich dargestelltem Jasmon und Indol unter Zusatz von echtem Jasminblütenöl her.

**Jonon.** Von hervorragender Bedeutung für die Parfümerie ist das Jonon ( $C_{13}H_{20}O$ ) geworden, das den Arbeiten von Tiemann und Krüger<sup>2)</sup> zu verdanken ist. Bei ihren Untersuchungen über das Veilchenaroma fanden sie ein Keton  $C_{13}H_{20}O$ , von dem gewünschten Geruch, welches sie Iron nannten. Bei den Versuchen, dieses synthetisch zu gewinnen, gelang es ihnen, ein Isomeres des Irons darzustellen, dem sie den Namen Jonon gaben. Die Darstellung erfolgt in der Weise, daß man zunächst Citral mit Azeton zu Pseudojonon kondensiert und dieses durch Behandeln mit verdünnten Mineralsäuren in Jonon überführt. Frisch destilliert hat es einen ausgesprochenen Zedernholzgeruch, erst in sehr starker Verdünnung nimmt man den Veilchengeruch wahr, der gleichzeitig etwas an den der Weinblüte erinnert. Der Umstand, daß der Geruch erst nach starker Verdünnung hervortritt und die Anwendung und Verteilung eines so eminent starken und kostbaren Körpers praktische Schwierigkeiten bietet, hat Veranlassung gegeben, das Jonon außer in 100 %iger Ware auch noch in einer 10 bzw. 20 %igen alkoholischen Lösung, deren stets gleichmäßiger Gehalt garantiert wird, in den Handel zu bringen. Diese alkoholische Lösung kann zu Extraits, Feinseifen und anderen Parfümerien ohne weiteres verwandt werden. Da das Jonon ein außerordentlich beständiger Körper ist, so eignet es sich vorzüglich zum Parfümieren von Feinseifen. Ein schönes Veilchenparfüm erzielt man schon bei Verwendung von 1—1,5 g einer 10 %igen alkoholischen Lösung auf 1 kg pilierte Seife. Einen vorzüglichen Effekt erzielt man mit der Jononlösung in Verbindung mit Irisöl, da hierdurch die Fabrikate das Bouquet der natürlichen Veilchen erhalten.

Über das Jonon sagen Schimmel & Co. in ihrem Herbstbericht 1894: „Dieser neue Körper hat sich, wie zu erwarten stand, schnell eingeführt und wird in der feinen Parfümerie mit bestem Erfolg angewandt. Es ersetzt das, was allen aus Veilchenpomaden gewaschenen Extraits bisher fehlte: den Duft der frischen Blüten und leistet, wie

<sup>1)</sup> DRP. 132425.

<sup>2)</sup> Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. **26**, S. 2675 (1893).

allerseits anerkannt wird, als Geruchskorrigens für Veilchenextraits die vortrefflichsten Dienste.

Einer Eigentümlichkeit des Jonons bzw. seiner Lösung möchten wir Erwähnung tun: Bereits der Erfinder des Jonons, Herr Professor Dr. Tie mann, hat in seiner wissenschaftlichen Abhandlung über dieses Produkt darauf hingewiesen, daß das Jonon bisweilen ganz geruchlos zu sein scheint, während es zu einer anderen Zeit wieder den herrlichsten Veilchengeruch entwickelt. Welcher physiologische Vorgang dieser eigentümlichen Erscheinung zugrunde liegt, ist bisher noch nicht ermittelt; allein sie scheint uns ein nicht zu unterschätzender Anhalt dafür zu sein, daß man es im Jonon mit dem wirklichen riechenden Prinzip der frischen Veilchen zu tun hat. Es wird dem aufmerksamen Beobachter und vor allem dem Parfümeur nicht entgangen sein, daß frisch gepflückte, vollständig aufgeblühte Veilchen mitunter ebenfalls geruchlos sind, während dieselben Blumen nach einiger Zeit wieder prachtvoll duften. Wenn neben dem an sich vollkommen übereinstimmenden Geruch auch diese Eigentümlichkeit zugegeben wird, ist man dann nicht zu dem Schlusse berechtigt, daß das Jonon möglicherweise wirklich das riechende Prinzip der Veilchen ist oder doch zum mindesten zu demselben in nahen Beziehungen steht?

Nach dem Gesagten muß man sich also hüten, über das Jonon den Stab zu brechen, ohne es einige Zeit beobachtet zu haben. Ein kurzer Zwischenraum reicht oft hin, die Meinung vollständig umzustimmen. Der Geruch ist so intensiv, daß es genügt, ein kleines Proberöhrchen mit einigen Tropfen zu öffnen, um ein ganzes Zimmer mit dem herrlichsten Veilchenduft zu erfüllen.“

Die Herstellung von Jonon hatte sich die Firma Haarmann & Reimer in Holzminden durch eine ganze Anzahl Patente schützen lassen<sup>1)</sup>. Diese Patente sind inzwischen abgelaufen und die Herstellung des Jonons ist daher nunmehr auch von anderer Seite aufgenommen worden. Das von Schimmel & Co. hergestellte reine Jonon führt den Namen Neoviolon, während ein von der gleichen Firma unter dem Namen Novoviol vertriebenes, technisches Produkt insbesondere als jononartiger Veilchengrundstoff für Feinseifen gedacht ist.

Jonon bildet eine farblose Flüssigkeit vom spezifischen Gewicht 0,9350—0,9403, die in 2,5—3,0 Volumen 70 %igem Alkohol löslich ist, und besteht aus einer Mischung zweier isomerer Ketone. Es läßt sich nun nicht nur ein Jonon mit jedem beliebigen Mischungsverhältnis der beiden Komponenten erzeugen, sondern auch diese Mischungen in ihre beiden reinen Bestandteile  $\alpha$ -Jonon (Jonon A) und  $\beta$ -Jonon (Jonon B) zerlegen.

Das  $\alpha$ -Jonon bildet ein farbloses Öl, das bei 20° C ein spezifisches Gewicht von 0,932 besitzt; das  $\beta$ -Jonon hat dagegen bei 17° C ein spezifisches Gewicht von 0,946. Beide unterscheiden sich durch die

<sup>1)</sup> DRP. 72089, 75063, 75120, 106512, 108335, 116637, 122466, 123747, 124227, 124228, 126959, 126960, 127424, 127666, 127836, 129001, 130457, 130222, 133145, 133562, 133758, 134672, 138141, 138939, 139957, 139958, 139959.

Nuance des Veilchengeruchs; das  $\alpha$ -Jonon riecht süßer und milder, das  $\beta$ -Jonon etwas herber. In der Regel wird der Parfümeur das gewöhnliche Jonon verwenden, das beide Bestandteile in dem vorteilhaftesten, durch jahrelange Praxis bewährten Verhältnis gemischt enthält; doch hat er es jederzeit in der Hand, durch Benutzung der Einzelbestandteile  $\alpha$ -Jonon und  $\beta$ -Jonon seinen Produkten eine besondere Nuance zu verleihen.

**Iron.** Das Iron ( $C_{13}H_{20}O$ ) ist bisher nur im Irisöl, dem ätherischen Öl der Veilchenwurzel aufgefunden. Tie mann und Krüger<sup>1)</sup> haben es zuerst aus der Veilchenwurzel isoliert und als ein mit Jonon isomeres Keton erkannt, das ein farbloses Öl von eigenartigem, an Veilchenwurzel erinnerndem Geruch, der erst in starker Verdünnung dem gewisser Veilchensorten gleicht, bildet. In der Fabrikation von Veilchenparfümerien ist es durch das wesentlich billigere Jonon vielfach verdrängt, doch darf nicht unerwähnt bleiben, daß es noch beständiger ist als Jonon und daß es dieses in der Feinheit des Geruchs weit übertrifft.

In neuester Zeit ist es Merling und Welde<sup>2)</sup> gelungen, das Iron auf synthetischem Wege herzustellen.

Iron ist nicht als solches im Handel, sondern nur in der Form des flüssigen Irisöles (vgl. S. 433), das größtenteils aus Iron besteht.

**Isoeugenol.** Der Hauptbestandteil der im Handel unter der Bezeichnung „Oeillet“ oder „Gartennelkenblütenöl“ vorkommenden Produkte dürfte das Isoeugenol sein, das für sich allein schon den angenehmen, Gartennelken ähnlichen Geruch besitzt. Isocugenol ist im Ylang-Ylangöl und im Muskatnußöl als Bestandteil aufgefunden worden. Künstlich wird es aus Eugenol dargestellt. Es ist ein lichtgelbes, dickflüssiges Öl, aus dem sich durch Abkühlung nadelförmige Kristalle abscheiden, die bei Zimmertemperatur schmelzen. Es ist wenig in Wasser, leicht in Alkohol und Äther löslich.

**Isosafrol** wird künstlich aus Safrol dargestellt und bildet eine farblose Flüssigkeit, die in Alkohol und Äther löslich ist. Das spezifische Gewicht liegt zwischen 1,124 und 1,129. Isosafrol hat einen ganz ähnlichen Geruch wie Safrol und findet deshalb, weil es wesentlich teurer als dieses ist, in der Parfümerie nur geringe Verwendung.

**Linalool**, ein aliphatischer Alkohol von der Formel  $C_{10}H_{18}O$ , kommt in zwei Modifikationen in den ätherischen Ölen vor, einer rechtsdrehenden und einer linksdrehenden. Erstere ist u. a. im Korianderöl gefunden, während *l*-Linalool allein oder mit wenig *r*-Linalool gemischt, teils frei, teils verestert, einen Bestandteil des Linaloeöles, Bergamottöles, Neroliöles, Petitgrainöles, Lavendelöles, Thymianöles, Basilikumöles, Ylang-Ylangöles und anderer Öle bildet. Künstlich läßt sich das Linalool, allerdings nur in inaktivem Zustande, gewinnen, wenn Geraniol mit Wasser im Autoklaven auf 200° C erhitzt wird, oder wenn das durch Einwirkung von Salzsäure auf Geraniol entstehende Linalylchlorid mit alkoholischer Kalilauge behandelt wird.

<sup>1)</sup> a. a. O.

<sup>2)</sup> Liebigs Annalen 1909, S. 119.

Linalool ist eine farblose oder fast farblose Flüssigkeit vom spezifischen Gewicht 0,868—0,873, leicht löslich in Alkohol und besitzt einen wunderbar feinen Geruch. Es ist ein Ersatz für Linaloeöl, aber erheblich ausgiebiger als dieses, ungefähr 2 Teile Linalool entsprechen 3 Teilen Linaloeöl. Zur Lösung sind 10—15 Volumen 50 %iger, 4—5 Volumen 60 %iger bzw. 1—2 Volumen 70 %iger Alkohol erforderlich.

Ein für die Parfümerie sehr wichtiger Ester des Linalools ist das Linalylazetat, das man künstlich durch Umsetzung von Linaloolnatrium mit Essigsäureanhydrid erhält. Dieser den charakteristischen Geruch der Bergamotte besitzende Ester bildet den Hauptbestandteil des Bergamottöles und kommt außerdem in Lavendelöl, Neroliöl, Petitgrainöl und anderen Ölen vor. Das von Schimmel & Co. synthetisch hergestellte Produkt, das auch unter dem Namen Bergamiol im Handel erscheint, enthält etwa 80 % Linalylazetat, während der Rest aus Linalool besteht.

Das Linalylazetat ist eine farblose Flüssigkeit von sehr angenehmem Geruch, die mit Geranylazetat den Lavendelgeruch sehr gut wiedergibt. Es hat ein spezifisches Gewicht von etwa 0,90 und löst sich in 10—15 Volumen 60 %igen und in 3—5 Volumen 70 %igen Alkohol.

Nerolin. Zwei zum Parfümieren billiger Haus- und Feinseifen viel gebrauchte Produkte sind der Methyläther und der Äthyläther des  $\beta$ -Naphthols, die beide unter dem Namen Nerolin im Handel sind. Der Methyläther führt die besondere Bezeichnung Nerolin II, altes Produkt, oder Yara-Yara, der Äthyläther Nerolin I, neues Produkt, oder Bromelia. Beide Neroline bestehen aus farblosen Kristallblättchen, die sich in Methyl- und Äthylalkohol verhältnismäßig schwer, in den übrigen organischen Lösungsmitteln aber leicht lösen. Der Geruch ist stark und anhaftend, der von Bromelia schwächer, aber bedeutend feiner als der von Yara-Yara. Schimmel & Co. geben deshalb unter dem Namen Nerolin Ia krist. ausschließlich Bromelia ab und Yara-Yara nur noch auf besonderes Verlangen. In großer Verdünnung riechen die Neroline ähnlich wie Orangenblütenöl, für das sie einen, wenn auch nicht vollgültigen, so doch billigen Ersatz abgeben. Ein erheblicher Unterschied besteht im Schmelzpunkt der beiden Produkte, Yara-Yara schmilzt bei 72°, Bromelia aber schon bei 37°, weshalb besonders dieses kühl aufzubewahren ist. Bei der Verwendung zu Feinseifen ist zu beachten, daß höchstens 500 g auf 100 kg Seife erforderlich sind und daß man damit, namentlich in Verbindung mit Linalool, Pomeranzenöl und Cumarin, ein angenehm wirkendes Parfüm erzielt.

Nach Normann<sup>1)</sup> sind diese Riechstoffe jetzt sehr stark, namentlich für Exportseifen in Aufnahme gekommen.

Zur Feinseifenparfümierung wird das Yara-Yara meist so verwandt, daß man es einfach in Amylazetat auflöst, worin sich große Mengen des Produktes lösen und auch gelöst halten. Weiter werden nach Normann auch mit Amylazetat und Terpentinöl vereinigt größere Mengen Yara-Yara in Lösung gebracht und den Seifenkörpern zu-

---

<sup>1)</sup> Seifenfabrikant, 1910, S. 482.

gefügt. In diesem Falle tut man gut, die Mischung etwas anzuwärmen, damit alle Kristalle des Yara-Yara sich auflösen können.

Man kann auf diese Weise sehr große Mengen in Lösung bringen; doch muß diese dann sofort in die Seifenlösung gegeben werden, da beim Erkalten sogleich ein Auskristallisieren stattfindet, was vermieden werden muß. Man kann daher solche Seifenparfüme, die Yara-Yara im Überschuß enthalten, nicht vorrätig halten.

Man kann Yara-Yara für sich allein zum Parfümieren von Seifen verwenden, wenn dies auch nicht gerade ratsam ist; aber im Verein mit anderen Riechstoffen, künstlichen und natürlichen, kann man sehr hübsche Parfüms herstellen.

Normann gibt eine Vorschrift für Savon Bromelia:

1000 g Terpeneol,  
1000 „ Amylacetat,  
400 „ Yara-Yara,  
2000 „ Geraniumöl, synth.,  
1000 „ Nelkenöl.

Von diesem Parfüm setzt man der Seifenmasse auf 100 kg etwa 800 g zu, eventuell auch noch mehr, wenn es der Preis erlaubt oder die Ware noch stärker riechen soll.

**Neroliöl, künstliches.** Dank den erfolgreichen Arbeiten, die über die Zusammensetzung des Orangenblütenöles ausgeführt worden sind, werden jetzt Kunstprodukte von großer Vollkommenheit hergestellt. Schimmel & Co. haben unter dem Namen „Neroli, Schimmel & Co.“ der Parfümerie ein künstliches Orangenblütenöl zugeführt, das alle wohlriechenden Bestandteile der frischen Orangenblüte enthalten und vor dem natürlichen Öle den Vorzug haben soll, daß es um ungefähr 20 % ausgiebiger als das beste und reinste Destillat aus den Blüten von Citrus Bigaradia ist.

Ein Verfahren zur Herstellung von künstlichem Neroliöl wurde bereits beim Anthranilsäuremethylester (S. 469) erwähnt.

Heine & Co. stellen ebenfalls ein künstliches Orangenblütenöl her. Sie geben an, daß ein Gemisch von Limonen, Linalool, Linalylacetat, Geraniol, Anthranilsäuremethylester und Phenyläthylalkohol mit 30 % Indol versetzt wird.

**Nitrobenzol** wird erhalten, indem man Benzol (Steinkohlenbenzin) mit einem Gemenge von Salpetersäure und Schwefelsäure behandelt, das Reaktionsprodukt mit Wasser und Soda, Ätznatron oder Ammoniak wäscht, die unveränderten Kohlenwasserstoffe mit Dampf abtreibt und den Rückstand rektifiziert. Es kommt in drei Sorten in den Handel, die sich durch ihren Siedepunkt und den Geruch unterscheiden. Das in der Parfümerie verwandte Nitrobenzol oder Mirbanöl (Essence de Mirbane) ist das sogenannte leichte, bei 205—213° C siedende Nitrobenzol. Die schweren Nitrobenzole haben einen höheren Siedepunkt, einen weniger angenehmen Geruch und enthalten mehr oder weniger Nitrotoluole und auch Nitroxyle. Sie werden nur zu Anilinen und Anilinfarben verarbeitet.



Das reine Mirbanöl ist hellgelb, in den feinsten Qualitäten fast wasserhell, und von angenehmem, bittermandelölartigem Geruch, hat ein spezifisches Gewicht von  $1,2 = 25^{\circ}$  Bé und erstarrt bei  $+5^{\circ}$  C kristallinisch. Es ist kaum löslich in Wasser, leicht löslich in Weingeist (1 : 1 in 90 %igem Alkohol), mischbar in allen Verhältnissen mit Äther, Benzin, ätherischen Ölen und den meisten fetten Ölen.

Ein gutes, zum Parfümieren von Seifen brauchbares Nitrobenzol muß „seifenecht“ sein, d. h. es darf beim Kochen mit 15 %iger Kalilauge diese nicht färben, da es sonst der damit parfümierten Seife einen gelblichen Schein erteilt. Eine Gelb- bis Braunfärbung der Kalilauge deutet auf die Gegenwart anderer Nitroprodukte (Nitrotoluol) hin. Zur Ausführung der Probe werden 2—3 ccm Nitrobenzol in einem weiten Reagenzglas mit der gleichen bis doppelten Menge Kalilauge 1—2 Minuten lang gekocht. Während des Kochens muß man gleichzeitig etwas schütteln, da die Flüssigkeit sonst leicht herausgeschleudert wird.

Verfälscht wird das Mirbanöl häufig mit Sprit. Dies kann man erkennen, wenn man das Öl mit fettem Mandelöl schüttelt; bei Gegenwart von Weingeist entsteht ein trübes Gemisch. Schüttelt man sprithaltiges Mirbanöl mit dem gleichen Volumen Wasser in einem graduierten Zylinder, so vermindert sich das Volumen des ersteren.

Das Mirbanöl findet vielfach Verwendung zum Parfümieren von Seifen; doch kann es auch in seinen feinsten Qualitäten das Bittermandelöl bei feinen Seifen und Parfümerien nicht ersetzen. — Bei der Aufbewahrung sowohl wie bei der Verarbeitung von Mirbanöl ist große Vorsicht anzuraten, da es feuergefährlich und sehr giftig ist. Es sind Fälle bekannt, wo 20, ja sogar 7—8 Tropfen den Tod verursachten. Schon die Dünste, wenn längere Zeit eingeatmet, können Vergiftungssymptome hervorrufen. Letztere bestehen in einer bleifarbenen Hautfärbung, Schwere in den Gliedern und Kälte in den Extremitäten, namentlich in Händen und Füßen. Bei stärkeren Fällen tritt schwankender Gang und vollständige Unfähigkeit sich aufzurichten ein, so daß der Zustand leicht mit Trunkenheit infolge von Alkoholgenuß verwechselt werden kann. Weitere Anzeichen sind dunkle Farbe des Urins, der auch einen bittermandelartigen Geruch annimmt. Selbst die Berührung der Haut mit Nitrobenzol kann gefährlich werden.

**Rosenöl, künstliches.** Ein sehr brauchbares Produkt hat die Firma Schimmel & Co. mit ihrem künstlichen Rosenöl auf den Markt gebracht. Es ist auf Grund jahrelanger Forschungen zusammengestellt und dürfte alle wichtigeren Bestandteile des natürlichen Rosenöles enthalten, so daß es als vollgültiger Ersatz desselben gelten kann. Der praktischen Verwendung des Rosengeruches im Großen auch zu minder wertvollen Artikeln der Parfümerie und Seifenfabrikation sind dadurch neue Möglichkeiten erschlossen. Das Öl wird stearoptenhaltig und stearoptenfrei geliefert; das stearoptenfreie, flüssige Produkt, das um etwa 10—20 % ausgiebiger ist als das stearoptenhaltige, hat den großen Vorzug, Lösungen zu geben, die bei allen Temperaturverhältnissen klar bleiben und ist daher besonders geeignet für die Herstellung von Parfümerien.



Als Grundlage zur Darstellung von künstlichem Rosenöl geben Schimmel & Co. in einer Patentschrift <sup>1)</sup> folgende Zusammenstellung an: 80 Teile Geraniol, 10 Teile Zitronellöl, 1 Teil Phenyläthylalkohol, 2 Teile Linalool, 0,25 Teile Citral und 0,5 Teile Oktylaldehyd.

Neuerdings haben Schimmel & Co. noch eine Reihe von Rosenprodukten (Rote Rose, Maréchal Niel, Moosrose, Teerose, Weiße Rose) eingeführt, die zur Erzielung eines wirklich naturähnlichen Rosenparfüms vorzüglich geeignet sind. Sie sind sämtlich auf natürlicher Grundlage hergestellt mit Hilfe eines Extraktes, der aus frischen Rosen gewonnen ist. Das Parfüm ist so fein abgerundet, daß man schon durch einfaches Auflösen von 10—20 g Rose in 1 kg 90 %igem Alkohol ausgezeichnete Taschentuchparfüms erhält. Wegen ihrer Empfindlichkeit gegen Alkali dürfen diese Präparate nur bei pilierten Seifen Verwendung finden.

**Safrol** bildet den Hauptbestandteil des Sassafrasöles; es kommt aber auch in beträchtlicher Menge im Kampferöl vor, aus dem es fabrikmäßig gewonnen wird. Safrol ist eine farblose oder schwach gelbliche Flüssigkeit vom spezifischen Gewicht 1,105—1,107, die beim Abkühlen zu einer Kristallmasse erstarrt, welche erst bei + 11° C wieder schmilzt.

Da die im Sassafrasöl neben Safrol noch enthaltenen Bestandteile durch den ihnen eigentümlichen Terpentingeruch das Aroma des Safrols im Sassafrasöl nicht unwesentlich beeinträchtigen, so wird dieses Öl durch das jetzt rein gelieferte Safrol in seinen Eigenschaften nicht nur ersetzt, sondern übertroffen.

Safrol eignet sich vorzüglich, den unangenehmen Fettgeruch in Seifen zu verdecken und findet deshalb in neuerer Zeit zum Parfümieren von Hausseifen erheblich Verwendung. Für Seifen aus guten Fetten genügen 125—250 g auf 100 kg Seife.

**Salizylsäure - Amylester** findet neuerdings unter den Namen Orchidée, Trèfle oder Trefol in der Parfümerie Verwendung als Fixierungsmittel für feinere Gerüche und ist außerdem unentbehrlich zur Herstellung eines feinen Kleeparfüms (Trèfle incarnat), mit dem in neuerer Zeit bedeutende Erfolge erzielt sind und das als Grundlage für eine Anzahl anderer sehr verkäuflicher Parfüms benutzt wird. Der Ester bildet eine farblose bis gelbliche Flüssigkeit, deren stark aromatischer Geruch an den mancher Orchideen erinnert.

Nach Schimmel & Co. gibt das folgende Rezept eine sehr feine Zusammenstellung:

400 g	Bergamottöl,	
160 „	Salizylsäure-Amylester,	
80 „	künstlicher Moschus,	
3 „	Thymianöl,	
10 „	Ylang-Ylangöl, Sartorius,	
50 „	Vanillin Schimmel & Co.,	
10 „	Neroli	„
50 „	Rosenöl	„ , flüssig,
10 „	Vetiveröl	„
15 „	Hyazinth	„
12 „	Zibethtinktur.	

<sup>1)</sup> DRP. Nr. 126 736.

Von dieser Mischung genügen 500 g auf 100 kg feinste, pilierte Seife.

**Terpineol.** Durch Einwirkung verdünnter Säuren auf Terpentinöl bei Gegenwart von Alkohol entsteht Terpinhydrat, das nach der Umkristallisation aus 95%igem Alkohol ein aus glänzenden farblosen und fast geruchlosen Prismen bestehendes Kristallpulver bildet. Durch Behandlung des Terpinhydrats mit verdünnter Schwefelsäure erhält man ein rohes Terpineol, das noch durch mehrere Terpene verunreinigt ist, und aus diesem Gemisch läßt sich durch fraktionierte Destillation das reine Terpineol abscheiden. Letzteres bildet in reinem Zustande einen farblosen, dickflüssigen Körper vom spezifischen Gewicht 0,935—0,940 mit angenehmem, dem frischen Flieder ähnlichem Geruch. Der Siedepunkt liegt bei 217—219°. Dieses flüssige Terpineol ist aber auch kein einheitlicher Körper, sondern ein Gemisch isomerer Verbindungen  $C_{10}H_{18}O$ . In der Natur scheint sich nur einheitlich festes, entweder aktives oder inaktives Terpineol zu finden. In dem flüssigen ist festes inaktives in beträchtlicher Menge enthalten.

Gutes Terpineol muß vollständig wasserfrei sein und darf keine unter 216° C siedende Anteile haben. Eine etwaige Unlöslichkeit in Petroläther deutet auf Anwesenheit von Wasser, das sogar in kleinster Menge eine milchige Trübung in Petroläther verursacht.

Die im Handel unter dem Namen Lilac, Lilacin, Muguet, Syringa, Gardenia vorkommenden Präparate sind Terpineol mit geringen Zusätzen von anderen künstlichen oder natürlichen Riechstoffen

Das Terpineol ist von der Parfümerie sehr günstig aufgenommen und hat sich einen bleibenden Platz erworben, nachdem man sich von der vorzüglichen Wirkung, der großen Ausgiebigkeit und der außerordentlichen Widerstandsfähigkeit überzeugt hat. Alle früheren Extraitkompositionen für Flieder sind durch das Terpineol vollständig in den Schatten gestellt. Es liefert in richtiger Abmessung im Verein mit Heliotropin, Ylang-Ylangöl, Extrait triple au Jasmin und Rosenextrait ein recht naturgetreues Fliederparfüm.

Ein weites Feld der Verwendung ist dem Terpineol in der Feinseifenfabrikation eröffnet worden, besonders, nachdem der Preis des Präparats durch verbesserte Technik wesentlich herabgesetzt werden konnte. Schon der hohe Siedepunkt des Terpineols zwischen 217 und 219° C beweist, daß es nur wenig flüchtig und widerstandsfähiger gegen Hitze ist als die meisten ätherischen Öle, so daß es unbedenklich der noch heißen Seife zugegeben werden kann. Weitere Versuche haben gelehrt, daß es durch Soda, ätzende Alkalien usw. nicht verändert oder gar zerstört wird, selbst nicht bei längerem Kochen, und da Fettsäuren auf das Terpineol nicht einwirken, so eignet es sich zum Parfümieren von Feinseifen wie nicht leicht ein anderer derartiger Körper und zwar nicht nur von pilierten, sondern auch von kalt gerührten Seifen. Das Verhältnis, in welchem das Terpineol in Seifen anzuwenden ist, ist etwa 1 kg auf 100 kg Seife. In Verbindung mit etwas Heliotropin und einigen feinen Ölen, wie Cananga-, Geranium- und Sandelholzöl, erzielt man ganz vorzügliche Fabrikate. Der Verwendung des Terpineols kommt seine leichte Löslichkeit in fast allen Flüssigkeiten, mit Aus-

nahme von Wasser, sehr zu staten. Alkohol, Äther, Vaseline, fette Öle lösen es fast in jedem Verhältnis auf.

Das feste Terpeneol bildet farblose Kristalle, die bei 34—35° schmelzen. Spezifisches Gewicht und Siedepunkt sind wie beim flüssigen Terpeneol, der charakteristische Fliedergeruch ist aber erheblich schwächer als bei diesem.

**Vanillin.** Die Vanille ist die nicht ganz reife, schotenförmige Kapsel- frucht (fälschlich Schote genannt) einer tropischen Orchidee (*Vanilla planifolia Andrew*) und wird in Mexiko, auf Reunion (Bourbon), Mauritius und Madagaskar, auf Java und Ceylon gewonnen. Sie ist ein vorzügliches Gewürz für die Küche und Konditorei und ihr Riechstoff in der Parfümerie hochgeschätzt. Das Fruchtgehäuse ist auf dem Querschnitt dick und fleischig, angefüllt mit sehr kleinen, schwarzen, glänzenden Samen, die an drei wandständigen Samenträgern entspringen und mit Hilfe eines klebrigen Balsams, womit sie überzogen sind, aneinander kleben. Das Fruchtgehäuse schmeckt säuerlich und hat keinen Wert; die Samen aber oder vielmehr der die Samen umhüllende Balsam sind die Substanz, welche Geruch und Geschmack der Vanille bedingen. Reift die Vanillefrucht, so öffnet sie sich und entleert sich ihres Sameninhaltes in Form einer balsamähnlichen Masse.

Die glänzende, schwarzbraune Oberfläche der Vanille ist oft mit weißen, zarten Kristallen bedeckt. Sie wurden zuerst für Benzoesäure gehalten, Bley und Vée waren die ersten, welche sie als eigentümliche Substanz erkannten, die dann von Goble und Stokkeby genauer untersucht wurde. Diese Substanz, welche Goble Vanillin nannte, ist der hauptsächlichste Riechstoff der Vanille; sie setzt sich auf den Vanillekapseln dann ab, wenn diese eng und dicht verpackt und längere Zeit einer Wärme von etwa 25° C ausgesetzt sind. Von Vanillin enthält die Vanille 1,5—2,75 %, und zwar die Mexiko- 1,69—1,32 %, die Bourbon I- 2,48—1,91 %, die Bourbon II- 1,55—0,75 % und die Java-Vanille 2,75—1,56 %.

Das Vanillin wird heute künstlich dargestellt. Tiemann und Haarmann zeigten zuerst, daß man durch Oxydation von Coniferin, einem im Kambialsafte aller Zapfenbäume enthaltenen Glykosid, ein Produkt erhält, das mit dem aus der Vanille dargestellten Vanillin vollkommen identisch ist, und ursprünglich ist auch aus dem Coniferin das Vanillin fabrikmäßig gewonnen worden. Dieses Verfahren ist aufgegeben, seitdem man gelernt hat, es aus Eugenol bzw. Isoeugenol herzustellen.

Das Vanillin ( $C_8H_8O_3$ ) bildet kleine, farblose Prismen von starkem Vanillegeruch, erwärmendem Vanillegeschmack und saurer Reaktion. Es ist leicht löslich in siedendem Wasser, Alkohol, Äther, Chloroform, fetten und flüchtigen Ölen, sowie in Lösungen von kaustischen und kohlensauren Alkalien. Auf 80—81° C erwärmt, schmilzt es; bei höherer Temperatur sublimiert es, ohne einen Rückstand zu hinterlassen. Es ist in gut geschlossenen Gefäßen an einem kühlen Orte, vor Luft geschützt, aufzubewahren.

Das Vanillin ist ein vollgültiger Ersatz der Vanille. 20 g entsprechen ungefähr 1 kg Vanille. Immerhin darf nicht unerwähnt bleiben, daß für den Charakter des Vanillearomas die das Vanillin begleitenden aromatischen Bestandteile von Bedeutung sind.

Das Vanillin kommt vielfach gefälscht im Handel vor. Zur Prüfung wird empfohlen, es nach dem Trocknen über Schwefelsäure zu schmelzen, wobei der Schmelzpunkt bei 80—81° C liegen muß, und es auf dem Platinblech zu verbrennen, wobei es keinen Rückstand hinterlassen darf. Ferner kommen für die Prüfung noch in Betracht die Löslichkeit in Wasser, Alkalilauge, Alkohol und Äther.

Bei Verwendung von Vanillin zum Parfümieren von Feinseifen muß beachtet werden, daß es weiße Seifen, wenn sie den geringsten Alkaliüberschuß haben, bräunlich färbt.

Eine dem Vanillin verwandte Verbindung ist das von Haarmann und Reimer in den Handel gebrachte Bourbonal, das den Vorzug haben soll, nicht so sehr dem Einfluß des Lichtes und des Alkalis unterworfen zu sein.

**Ylang-Ylangöl, künstliches.** Schimmel & Co. bringen unter der Bezeichnung: „Ylang-Ylangöl Schimmel & Co.“ ein synthetisches Ylang-Ylangöl in den Handel, das die Konkurrenz mit den besseren Handelsmarken des natürlichen Öles aufnehmen soll. Es ist eine fast wasserhelle Flüssigkeit mit leichter Fluoreszenz und gleicht in seinen praktischen Eigenschaften dem natürlichen Öl.

Schimmel & Co. verfahren bei der Herstellung ihres synthetischen Produktes folgendermaßen<sup>1)</sup>: Man versetzt ein Gemisch der im natürlichen Ylang-Ylangöl nachgewiesenen Bestandteile, Cadinen, Geraniol, Linalool, p-Kresolmethyläther, Eugenol und Benzoessäuremethyläther mit Benzylazetat. Zur Verfeinerung dieses Geruches werden Salizylsäuremethylester, Isoeugenol, Isoeugenolmethyläther und Eugenolmethyläther, Kresol, Benzylalkohol und Benzylbenzoat zugesetzt. Auch kann ein Zusatz von Anthranylsäuremethylester gemacht werden.

**Zimtöle, künstliche.** Bereits im Jahre 1896 ist es Schimmel & Co. gelungen, Zimtaldehyd auf synthetischem Wege herzustellen, und seit dem Jahre 1898 bringen diese ihn als reines, absolut chlorfreies Produkt unter der Bezeichnung: „Cassiaöl Schimmel & Co.“ (Zimtaldehyd) in den Handel. Er bildet einen vollkommenen Ersatz des Cassiaöles.

Auch ein sehr gut gelungenes künstliches Ceylon-Zimtöl wird von Schimmel & Co. hergestellt<sup>2)</sup>. Einem Gemisch der schon bekannten Bestandteile des Ceylon-Zimtöles (Zimtaldehyd, Phellandren und Eugenol) wird ein Gemenge von normalem Amylmethylketon, Nonylaldehyd, Cuminaldehyd, Caryophyllen, Linalool und dem Isobutylester des Linalools zugesetzt. Zur Verfeinerung des Geruches kann das so erhaltene Produkt noch mit Cymol, Benzaldehyd, Phenylpropylaldehyd, Furfurol, Pinen und Eugenolmethyläther vermischt werden.

<sup>1)</sup> DRP. Nr. 142859.

<sup>2)</sup> DRP. Nr. 134789.

**Moschus, künstlicher.** Es gibt eine ganze Anzahl von Verfahren zur Herstellung von künstlichem Moschus. Alle die so erhaltenen Produkte stehen in keiner Beziehung zu dem riechenden Prinzip des natürlichen Moschus und geben auch den Geruch desselben nur bis zu einem gewissen Grade richtig wieder. Gegenwärtig befinden sich unter dem Namen „künstlicher Moschus“ eine ganze Reihe von Fabrikaten im Handel, die größtenteils hochnitrierte Isobutyltoluole oder Isobutylxylole sind oder zu diesen in naher Beziehung stehen. Durch besonders starken Moschusgeruch zeichnen sich im allgemeinen die Verbindungen mit drei Nitrogruppen aus, auch kann unbeschadet der Geruchsstärke eine dieser Nitrogruppen durch die Cyangruppe, Aldehydgruppe, Halogen oder einen Säurerest vertreten sein und man spricht dann von Cyanidmoschus, Aldehydmoschus, Halogenmoschus und Ketonmoschus. Künstlicher Moschus wurde zuerst von Baur hergestellt und zwar war es Trinitroisobutyltoluol. Man erhält es, wenn man ein Gemisch von Toluol und Isobutylchlorid mit Aluminiumchlorid erhitzt und das Reaktionsprodukt mit rauchender Salpetersäure und Schwefelsäure nitriert. Es bildet farblose oder gelblichweiße, bei etwa 97° schmelzende Kristalle, die nur in starkem Alkohol gut löslich sind, aus schwächerem aber wieder auskristallisieren. Der Geruch tritt merklich nach Zusatz von etwa 10 Tropfen Ammoniak zu 1 kg einprozentiger Lösung hervor. Durch Chininsulfat wird der Geruch aufgehoben, durch mehrere andere Substanzen sehr verändert. Früher kam dieser sogenannte „Moschus Baur“ meist nicht rein in den Handel, sondern bestand nach eigener Angabe des Fabrikanten zu 90 % aus Azetanilid (Antifebrin), das übrigens auch heute noch vielfach zum Verfälschen von Riechstoffen, Heliotropin, Vanillin usw., benutzt wird. Zum Nachweis des Verfälschungsmittels kristallisiert man das Präparat aus kochendem Wasser um, kocht 0,5 g mit 5 ccm Salzsäure eine Minute lang und fügt 5 ccm Karbolsäurelösung (1 : 20), sowie etwas filtrierte Chlorkalklösung hinzu; bei Gegenwart von Azetanilid entsteht eine zwiebelrote, trübe Flüssigkeit, welche durch Ammoniak in indigoblau verändert wird.

Tonquinol ist ein Konkurrenzpräparat des Moschus Baur und wird durch Einwirkung von Salpetersäure auf Sulfosäuren des Butyl-Xylols dargestellt.

Eine neuerdings sehr in Aufnahme gekommene Moschussorte ist der sogenannte Ambrette-Moschus, dem ein besonders feines, an den Geruch von Moschuskörnern (Semen Abelmoschi) erinnerndes Aroma nachgerühmt wird. Chemisch ist er Trinitroisobutylmetakresolmethylether. Der Schmelzpunkt der gelblichweißen Blättchen liegt um 85° herum.

Zur Herstellung haltbarer, sehr konzentrierter Lösungen von künstlichem Moschus empfiehlt Köhler<sup>1)</sup> Benzylbenzoat, welches bis zu 20 % Moschus bei gelindem Erwärmen mit Leichtigkeit aufzunehmen

---

<sup>1)</sup> Pharm. Ztg. 49 (1904), 1083.

und sie selbst bei  $+10^{\circ}$  noch in Lösung zu halten vermag. Diese Lösung läßt sich auch mit wasserfreiem Alkohol mischen, ohne daß bei gewöhnlicher Temperatur Ausscheidung von Moschus stattfindet. Konzentrierte Mischungen mit 92 %igem Spiritus lassen allmählich Kristalle fallen; die Löslichkeit in schwächerem Alkohol nimmt mit zunehmendem Wassergehalt schnell ab. 10 %ige Lösungen in Benzylbenzoat und absolutem Alkohol sind nach Köhler zur Herstellung höchst konzentrierter Parfümmischungen für den Export am meisten geeignet, zumal das Benzylbenzoat auch noch die Eigenschaft eines vortrefflichen Fixierungsmittels besitzt.

### Tinkturen und Extrakte.

Bei Besprechung der französischen Blumenpomaden ist bereits darauf hingewiesen, daß die darin enthaltenen Riechstoffe durch Weingeist ausgezogen und in der Parfümerie als alkoholische Auszüge zur

Fig. 131. Schüttelapparat zur Herstellung von Auszügen aus Blumenpomaden.

Verwendung gelangen. Die Extraktion erfolgt gewöhnlich in dem Verhältnis, daß man auf 4 kg Blumenpomade 7 Liter Feinsprit von 95—97 % nimmt, und wird am zweckmäßigsten in besonderen Apparaten, sogenannten Schüttelapparaten, vorgenommen. Einer der einfachsten Apparate der Art ist in Fig. 131 abgebildet. Er besteht aus 2 Zylindern A und A<sup>1</sup>, von starkem Eisenblech mit gut schließendem Deckel. Durch die Mitte des Deckels geht je eine vertikale eiserne Welle a und a<sub>1</sub>, welche im Innern des Apparates mehrere horizontale Arme b, b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub> trägt und durch die horizontale Welle c in rasche Umdrehung gesetzt werden kann. Bevor man die Blumenpomade in diesen Apparat bringt, wird sie im Wasserbade geschmolzen, wobei die



Temperatur 30° C nicht übersteigen darf. Der Spiritus wird ebenfalls auf 30° C erwärmt und zu der geschmolzenen Pomade in den Apparat gegeben, worauf dieser geschlossen und die Welle in Umdrehung gesetzt wird. Die an der vertikalen Welle befindlichen Arme halten die im Apparat befindliche Masse in fortwährender Bewegung und verhindern, daß sich die Pomade am Boden absetzt. Der Apparat ist teils für Handbetrieb, teils für Maschinenbetrieb eingerichtet; verfügt man über mechanischen Antrieb, so läßt man ihn 48—60 Stunden während der Arbeitszeit in Bewegung. Nach Verlauf dieser Zeit schreitet man zum Abseihen des nun fertigen Auszugs I und zwar auf folgende Weise: Man spannt ein feines, weißes Leinentuch über ein sauberes Gefäß und schüttet den ganzen Inhalt des Apparates auf das aufgespannte Tuch, die Flüssigkeit filtriert durch, während die Pomade auf dem Tuche zurückbleibt. Um möglichst allen spirituösen Auszug aus der Pomade zu gewinnen, windet man schließlich das Tuch mit der Pomade tüchtig aus. Dieser so gewonnene Auszug I wird in eine Glasflasche gefüllt, im kühlen Keller etwa 48 Stunden oder einige Stunden in Eis ruhig stehen gelassen und dann durch Papier in eine andere Glasflasche filtriert. Das Filtrieren durch Papier ist notwendig, selbst wenn der Auszug klar und rein erscheinen sollte; denn es gehen nicht nur beim Durchseihen kleine Fetteile mit durch das Tuch, sondern es sind solche im Auszuge selbst gelöst. Durch ruhiges Stehen im kühlen Keller scheiden diese Fettkörperchen sich aus und erscheinen als weiße Flocken oder Öltropfen am Boden und an den Seiten der Flasche. Würde das Filtrieren unterbleiben, so würden diese Fettkörperchen auch in das Extrait übertragen werden und beim Gebrauch Fettflecken in die Wäsche, Kleider usw. bringen.

Die auf dem Tuche befindliche Pomade kommt nun wieder in den Extrahierapparat zurück, ohne zuvor noch einmal geschmolzen zu werden, dieselbe Menge Spiritus, 1¾ Liter auf 1 kg Pomade, wird dazu gegeben und die Mischung dann wieder, wie oben angegeben, bearbeitet. Das Abfiltrieren dieses Auszugs II geschieht ebenfalls genau so wie bei Auszug I.

Die Pomade kommt nun zum dritten Male vom Tuche in den Apparat unter Zugabe von 1¾ Liter Spiritus auf 1 kg Pomade und zu derselben Behandlung wie vorher bei Auszug I und II. Nach dem Auswinden der Pomade mit dem Tuche, welches diesmal besonders kräftig zu geschehen hat, kommt sie in ein sauberes Blechgefäß und wird im Wasserbad vollständig geschmolzen. Das Gefäß mit der geschmolzenen Pomade bringt man in den Keller und deckt gut zu. Zeigt sich nach vollständigem Erkalten auf der Oberfläche der ausgezogenen Pomade Flüssigkeit, so ist sie in die Flasche zu Auszug III zu geben. Diesen Auszug III benutzt man anstatt Spiritus zum nächsten ersten Auszuge der gleichen Pomade. Auf diese Weise erhält man einen noch kräftigeren Auszug I, und das Aroma der Pomade wird durch die dreimalige Behandlung mit Spiritus vollständiger erschöpft.

Die ausgezogene Pomade kann im Verein mit frischem Fett zu ordinärer Haarpomade Verwendung finden oder wird in der Fein-

seifenfabrikation bei Herstellung einer zweiten Sorte Grundseife für pilierte Seifen benutzt.

Die Pomaden-Auswaschungen leiden stets an einem etwas faden Geruch, der durch darin enthaltene Fetteile bedingt wird. Selbst das Ausfrierenlassen, das vielfach empfohlen wird, vermag diesen Übelstand nicht ganz zu beseitigen. Man sagt deshalb wohl nicht mit Unrecht, daß die Pomadenauswaschungen nie den frischen, natürlichen Blumengeruch vollkommen wiedergeben.

Nach H. Mann stellt man sehr gute Blumeninfusionen her, wenn man die „Parfums naturels“ dazu verwendet. Diese sind wesentlich teurer als die Blumenpomaden; doch fallen bei ihrer Verwendung und Verarbeitung viele Unannehmlichkeiten fort. Man stellt aus ihnen drei Infusionen her. Die „Parfums naturels“ sind ausschließlich aus Blüten nach einem Verfahren, das der Société anonyme des Parfums naturels de Cannes patentiert ist, hergestellt. Von diesen „Parfums naturels“ gibt es zwei Arten, feste und flüssige, von denen man die ersten zu Infusionen nimmt und zwar auf 1 kg „Parfum naturel“ 70 kg feinsten Weinsprit. Das Kilogramm Parfüm wird unter Zusatz von 3 kg Weinsprit in einer Reibschale tüchtig verrieben, bis das Ganze eine gleichförmige Masse bildet. Dann gibt man die restierenden 67 kg Weinsprit in den Extraktionsapparat und fügt die Mischung des „Parfum naturel“ mit den 3 kg Sprit hinzu. Man läßt die Maschine mindestens 3 Tage arbeiten und verfährt dann wie bei den Blumenpomaden, indem man die Mischung filtriert, das Filtrat ausfrieren und wieder das Filter passieren läßt. Diese Infusionen haben einen prachtvollen Blumengeruch, und der bei Infusionen aus Pomaden auftretende Fettgeruch haftet ihnen nicht an. Der Rückstand wird ein zweites Mal in gleicher Weise bearbeitet, eventuell ein drittes Mal.

Aus flüssigen „Parfums naturels“ stellt man Lösungen her, indem man feinsten Weinsprit hinzufügt. Die Mengen desselben richten sich nach dem Preise, der erzielt werden soll.

Außer den Extrakten aus den französischen Blumenpomaden und den „Parfums naturels“ werden noch eine große Anzahl weingeistiger Auszüge und Auflösungen in der Parfümerie verwandt, so von den früher besprochenen Harzen und Balsamen, den Riechstoffen aus dem Tierreich und den festen künstlichen Riechstoffen, ferner von verschiedenen Blättern, Wurzeln und Samen, wie Patchouliblättern, Veilchenwurzeln, Vetiverwurzeln, Tonkabohnen, Vanille usw.

Die meisten dieser Stoffe werden vor der Extraktion gepulvert, sofern sie nicht schon in Pulverform käuflich sind, oder wenigstens möglichst zerkleinert. Die spezielle Angabe der Behandlung jeder einzelnen Droge erfolgt der besseren Übersicht halber bei Aufstellung der betreffenden Vorschrift.

Die Infusionen sollen in einem mäßig warmen Raume untergebracht und täglich mehrmals gut umgeschüttelt werden. Ihre Darstellung ist eine für den Parfümeur sehr interessante Beschäftigung, indem man die von Tag zu Tag fortschreitende Entwicklung des Aromas der Auszüge genau verfolgen kann. Nachdem die Extraktion vollendet ist, wird

der Auszug durch Papier filtriert und erhält nun die Benennung „Tinktur“ oder „Essenz“.

Ganz besonders hervorzuheben ist, daß die zu den Tinkturen zu verwendenden Drogen frisch und echt sein müssen und der hierzu nötige Spiritus vollständig fuselfrei sein muß. Nur unter diesen beiden Bedingungen ist es möglich, eine tadellose Tinktur zu gewinnen.

Empfehlenswert ist es, von allen Tinkturen hinreichend Vorrat zu halten, da sie durch das Alter an Aroma gewinnen.

Nachstehend geben wir die Vorschriften für die in der Feinseifenfabrikation Verwendung findenden Tinkturen und Extrakte.

**Moschustinktur:**            20 g Tonkin-Moschus,  
                                 250 „ Rosenwasser,  
                                 2 l Spirit.

Der Inhalt der Moschusbeutel wird vorsichtig ausgeleert, in die Glasflasche gebracht, das Rosenwasser dazu gegeben und beides etwa 10 Tage unter öfterem Umschütteln stehen gelassen. Nach Verlauf dieser Zeit gibt man die 2 Liter Spiritus dazu und läßt das Ganze unter öfterem Umschütteln mehrere Wochen stehen. Die ausgeleerten Moschusbeutel werden in möglichst kleine Stücke geschnitten und in einer anderen Flasche auf gleiche Weise behandelt, wie der Inhalt der Beutel; anstatt des Rosenwassers kann man hierzu destilliertes Wasser verwenden. Das Wasser hat den Zweck, den Moschus zu erweichen und aufzulockern, so daß der Spiritus in die Zellengewebe besser eindringen und so das Aroma aufnehmen kann; somit dient das Wasser dem Zwecke, eine höhere Ausbeute zu gewinnen.

Der Auszug aus den leeren Moschusbeuteln wird zu billigen Fabrikaten verwandt oder auch mit dem Auszuge des Inhaltes der Beutel gemischt, je nachdem man eine mehr oder weniger feine Tinktur zu erhalten wünscht. Eine vielleicht noch höhere Ausbeute dürfte man durch Anwendung einer Moschuszerkleinerungsmaschine erzielen, weil die Zellengewebe vollständiger aufgeschlossen werden als durch das bloße Zerschneiden.

Die verschiedenen Sorten künstlichen Moschus haben meist ein gleiches Lösungsvermögen in Spiritus. Vom Moschus Baur lösen sich ungefähr 15 g in 1 l Spirit, während von einzelnen Sorten Moschus sich nur etwa 6 g in 1 l Spirit lösen. Man würde also von Moschus Baur 15 g auf 1 l Spirit zur Herstellung der Tinktur verwenden; nur soll man nicht glauben, daß diese Tinktur der obigen aus Tonkin-Moschus gleichwertig ist.

**Zibethtinktur:**            10 g Zibeth,  
                                 1,5 l Spirit.

Da der Zibeth im natürlichen Zustande sehr schwer in Alkohol löslich ist, so wird er mit irgendeiner trockenen Substanz, wie z. B. Schlemmkreide oder ausgezogenem Veilchenwurzelpulver in einer Porzellanreibschale zu einer pulverförmigen Masse verrieben; diese Mischung wird in eine Glasflasche gebracht, Spiritus dazugegeben und öfter recht gut umgeschüttelt.

H. Mann empfiehlt, Zibeth und Sprit in eine Blechkanne mit ummanteltem Hals zu geben, diesen Mantel mit Glyzerin zu füllen, die Kanne zu schließen und sie ins Wasserbad zu stellen. Bei der Erwärmung löst sich der Zibeth sehr schnell, und die aufsteigenden Spiritusdämpfe werden an dem Halsmantel wieder kondensiert, so daß ein Verlust fast ausgeschlossen ist.

**Ambratinktur:** 10 g Ambra,  
1 l Sprit.

Die Ambra läßt sich schwer pulvern; zur Bereitung der Tinktur zerschneidet man sie in kleine Stücke und verreibt sie dann mit der gleichen Gewichtsmenge Milchzucker. Die weingeistigen Auszüge gewinnen durch das Alter; es empfiehlt sich daher, sie für Parfümeriezwecke erst nach 1—2 Jahren in Gebrauch zu nehmen. Die Ambra zeichnet sich weniger durch ihr Aroma als vielmehr durch ihre Beständigkeit aus, wodurch sie sich ganz besonders zum Fixieren der Wohlgerüche eignet.

**Benzoetinktur:** 1 kg Benzoe (Siam),  
3 l Sprit.

Die Benzoe wird gröblich gestoßen, mit Spiritus in einer Flasche übergossen und fleißig umgeschüttelt; die Lösung erfolgt in 10 bis 12 Tagen.

Die Siam-Benzoe ist die feinste; für Parfümerie-Erzeugnisse leistet die Sumatra-Benzoe auch ganz gute Dienste.

**Perubalsamtinktur:** 250 g Perubalsam,  
5 l Sprit.

**Tolubalsamtinktur:** 1,5 kg Tolubalsam,  
5 l Sprit.

Tolubalsam läßt sich nicht stoßen, weshalb es nötig ist, ihn recht kühl zu halten, wodurch er spröde wird, so daß er mit einem scharfen Instrumente, Stemmeisen und Hammer, zerschlagen werden kann. Die abspringenden Stücke werden rasch in die Flasche mit dem Spiritus gebracht, wo die Lösung in etwa 14 Tagen erfolgt. Würde man den Tolubalsam zuerst in die Flasche geben und zuletzt den Spiritus, so würde sich ersterer sofort zu einem Klumpen zusammenballen, wodurch die Lösung sehr erschwert würde. Fleißiges Umschütteln ist notwendig.

**Opopanaxtinktur:** 1 kg Opopanax,  
4 l Sprit.

Der Opopanax wird gröblich gestoßen, in die Flasche gebracht, der Spiritus dazu gegeben und oft geschüttelt.

**Storaxtinktur:** 2 kg Styrax liquidus,  
5 l Sprit.

Zuerst werden 5 Liter Spiritus in die Flasche gegeben, der Topf, in welchem der Storax enthalten ist, in warmes Wasser gebracht und solange darin gelassen, bis der Storax flüssiger geworden ist, dann läßt man ihn in ganz dünnen Fäden in die Flasche abfließen. Die Tinktur muß oft gut geschüttelt werden.

**Myrrhentinktur:** 500 g Myrrhe,  
2 l Sprit.

Die Myrrhe wird zuvor grob gepulvert.

**Veilchenwurzeltinktur:** 1 kg pulverisierte Iriswurzel, feinste,  
3 l Sprit.

Die Wurzel wird gepulvert und in die Glasflasche gebracht und der Spiritus dazu. Da das Pulver sich gern zu einer ziemlich festen Masse zusammenballt, so ist es nötig, täglich 5—6 mal umzuschütteln und dies 14 Tage lang fortzusetzen. Beim Abfiltrieren der Tinktur ist es ratsam, den ganzen Inhalt der Flasche auf ein über ein Blechgefäß gespanntes, festes Leinentuch zu bringen, um den Inhalt an Tinktur möglichst vollständig zu gewinnen. Das auf dem Tuche zurückbleibende Veilchenpulver wird nach dem Ablaufen der Tinktur in die Flasche zurückgebracht, um durch nochmaliges Aufgießen von Spiritus einen zweiten Auszug zu gewinnen.

**Vetivertinktur:** 250 g Vetiverwurzel,  
2 l Sprit.

Die Wurzeln werden möglichst fein gepulvert, das Pulver in die betreffende Flasche gebracht, der Spiritus dazu gegeben und oft umgeschüttelt.

**Patchouliextrakt:** 500 g Patchouliblätter,  
2,5 l Sprit.

Die Blätter werden gepulvert, in die Flasche gebracht und der Spiritus dazu gegeben. Die Tinktur von den Patchouliblättern wird ganz dunkelgrün, ist daher für die Zwecke der Extraitfabrikation nicht geeignet, weil weiße Stoffe durch sie grasgrün gefärbt werden; höchstens lassen sich Spuren von der Tinktur verwenden, um dem Extrait Patchouly einen grünlichen Farbenton zu geben. Dagegen läßt sich diese Tinktur für pilierte Patchouliseife verwerten.

**Tonkabohnenextrakt:** 250 g Tonkabohnen,  
1 l Sprit.

Die Tonkabohne war früher für die Parfümerie von großer Bedeutung. Heute ist sie überflüssig geworden, da das Cumarin in jeder Beziehung den Vorzug verdient; da es aber immer noch Parfümeure gibt, welche sich vom Tonkabohnenextrakt nicht trennen können, so führen wir auch ihn mit auf. Er ist von angenehmem, druchdringendem Geruch, weshalb das Mischen dieser Tinktur mit anderen Wohlgerüchen sehr vorsichtig zu geschehen hat, damit der Tonkageruch die übrigen Gerüche der Mischung nicht zu sehr übertönt. Die Tinktur wird von den Parfümeuren gewöhnlich auf folgende Weise bereitet: Man bringt die Bohnen, ohne sie zu zerkleinern und ohne den an ihnen haftenden weißen Überzug zu entfernen, in eine Flasche, gibt den Spiritus darauf und läßt bei öfterem Umschütteln etwa 14 Tage mazerieren, worauf man die Flüssigkeit abfiltriert. Die Tinktur enthält auf diese Weise nur das Cumarin, welches sich als weißer Überzug auf den Bohnen befindet, so daß sie nur zu den feinsten Präparaten benutzt wird. Die Bohnen werden hiernach aus der Flasche genommen und zerkleinert, abermals

in die Flasche gebracht und  $1\frac{1}{4}$  Liter feiner Spiritus darauf gegeben. Dieser Auszug gibt noch immer eine recht gute Tinktur, welche zu weniger feinen Fabrikaten sich recht gut eignet. Das Verfahren, zunächst nur das in der Schale befindliche Cumarin aufzulösen, gibt wohl eine sehr reine Tinktur, aber es hat den Nachteil, daß man nie weiß, wieviel Cumarin sie enthält, da die Menge des kristallisierten Cumarins nicht immer die gleiche ist. Zweckmäßiger ist es unbedingt, die Tinktur aus Cumarin herzustellen; durch Auflösen von 4 g Cumarin in 1 l Sprit erhält man eine sehr reine Tinktur von gleichem Gehalt.

**Vanilletinktur:** 150 g beste Bourbon-Vanille,  
2 l Sprit.

Die Vanille ist ebenso wie die Tonkabohne für die Parfümerie entbehrlich geworden; da es aber unter den Parfümeuren noch immer Liebhaber dafür gibt, sei sie mit aufgeführt. Man verfährt zur Gewinnung der Tinktur folgendermaßen: Die Vanilleschoten werden der Länge nach durchgeschnitten und die geöffneten Schoten für die Extraktion mit Spiritus dann in möglichst kleine Stücke geschnitten. — Einige Parfümeure reiben die so zerkleinerte Vanille noch in der Porzellanreibschale mit Zucker ab, wodurch die kleinen Samenkörper, welche in der Schote enthalten sind, zerrieben werden und eine bessere Ausbeute erzielt werden soll. Eine in der Farbe dunklere Tinktur mag wohl durch das Zerreiben resultieren; jedoch ist die dunklere Farbe einer Tinktur für ihre Stärke noch lange nicht maßgebend. Die an den Vanilleschoten befindlichen weißen, flaumigen Kristalle, das Vanillin, sind sorgfältig mit in die Flasche zu bringen. Der Vanilletinktur ist die Tinktur aus Vanillin vorzuziehen. Man erhält eine mindestens gleichwertige Vanillintinktur durch Lösen von 3 g Vanillin in 2 Liter Sprit.

Aus vielen der vorstehend aufgeführten, zur Bereitung von Tinkturen dienenden Riechstoffe kann noch eine zweite Infusion hergestellt werden, natürlich nur von denjenigen, welche in Spiritus nicht vollständig löslich sind, sondern nach der Extraktion einen Rückstand lassen. Moschus, Bibergeil und die Harze lösen sich vollständig, zurück bleiben nur die Verunreinigungen und etwaige Mineralteile, welche kein Aroma haben. Dagegen sind alle Rückstände von Hölzern, Wurzeln, Früchten usw. zu zweiten Auszügen geeignet; die meisten geben noch recht aromatische zweite Tinkturen, welche auch recht vorteilhafte Verwendung finden. Beim zweiten Aufguß muß aber weniger Spiritus genommen werden, als beim ersten.

---

## Die maschinellen Hilfsmittel der Feinseifenfabrikation.

Die maschinellen Hilfsmittel der Feinseifenfabrikation sind, wenn man zunächst von den Einrichtungen und Maschinen zur Herstellung und Verarbeitung piliertes Seifen absieht, im wesentlichen identisch



mit den bereits eingangs beschriebenen Maschinen und Gerätschaften, die für die Seifenfabrikation ganz allgemein benötigt werden. Die Spezialausbildung dieses besonderen Fabrikationszweiges hat es aber mit sich gebracht, daß auch die Entwicklung seiner apparativen Seite eine spezielle Richtung eingeschlagen hat, so daß es sich empfiehlt, an dieser Stelle auf einzelne Besonderheiten ausführlicher einzugehen.

### Die Siedekessel.

Mehrfache Verbesserungen haben insonderheit die Kessel zur Herstellung von Feinseifen auf kaltem Wege, sowie die Doppelkessel erfahren.

Fig. 132a und b zeigen einen Kessel mit mechanischer Kippvorrichtung von Aug. Krull in Helmstedt. Der etwas konische, mit Auslauf-

Fig. 132a.

Fig. 132b.

Kippkessel für kaltgerührte Seifen.

schnauze a versehene Kessel A hängt mit 2 Zapfen, drehbar gelagert, in dem Untergestelle B; auf dem einen Zapfen ist das Schneckenrad b befestigt. Wenn man dieses Schneckenrad durch die Handkurbel d mittels der Schneckenwelle c in Bewegung setzt, bewirkt man das Umkippen des Kessels. Wird die Handkurbel losgelassen, so verbleibt der Kessel trotzdem in seiner Lage. Die Ausführung kann in jeder Größe erfolgen; auf Wunsch können die Kessel auch mit Rührwerk versehen werden<sup>1)</sup>.

Fig. 133a und b zeigen einen kippbaren Doppelkessel derselben Firma für direkte Feuerung. Der Innenkessel A ist aus Schmiedeeisen hergestellt, der Außenkessel B und das sonstige Gestell aus Gußeisen.

<sup>1)</sup> Vgl. S. 174, Kippkessel mit Rührwerk.

Mittels des Handgriffes C wird das Umkippen bewirkt. Geliefert werden die Kessel in jeder Größe von 60—500 Liter Inhalt, auf Wunsch auch mit Rührwerk; die Größen von 100—250 Liter Inhalt können fahrbar geliefert werden.

Fig. 134a und b sind Doppelwand-Siedekessel für Dampfheizung. Diese Kessel werden in jeder Größe und für jede Dampfspannung hergestellt. Bei der einen Ausführungsart (Fig. a) geht der Außenkessel A bis ganz nach oben, bei der anderen (Fig. b) bleibt der Außenkessel A etwa ein Drittel vom oberen Rand des Innenkessels B entfernt. Der Kessel ruht auf 3 starken, schmiedeeisernen Füßen a; er ist armiert mit einem Dampfdruck-Reduzierventil b (nebat Manometer) zur Verminderung der Dampfspannung des speisenden Kessels auf diejenige Spannung, mit welcher man arbeiten will, ferner mit Sicherheitsventil c, Dampfaustrittshahn d und automatischem Kondensapparate g. Das Entleerungsrohr e mit Absperrventil f dient zum Ablassen des Inhaltes. Derartige Entleerungsrohre haben jedoch den Nachteil, daß sich in dem Rohrstücke vom Kesselboden bis zum Absperrventile Lauge oder nicht gleichmäßig versottene Seife absetzt, die man deshalb vor dem Fertig-sieden der Seife ablassen und in den Kessel zurückgeben muß.

Die Kessel werden auch mit Rührwerk für Hand- oder Riemenbetrieb und auch mit mechanischer Kippvorrichtung mittels

Fig. 133a.

Fig. 133b.

Kippkessel mit Doppelmantel u. Kohlenfeuerung.

Schneckenrad u. Schneckenwelle geliefert.

Sehr praktisch und bequem zu bedienen sind die Rührkessel mit Kippvorrichtung der Firma C. E. Rost & Co. in Dresden, die zur Anbringung an der Wand oder zum Aufstellen auf dem Fußboden eingerichtet, in allen Größen zur Ausführung gebracht werden. Sie sind zum Rühren und Mischen dicker Flüssigkeiten bestens geeignet. Das Rührgefäß wird in der Regel aus Gußeisen oder, je nach dem Verwendungszweck, ebenso wie die Rührorgane aus einem anderen geeigneten Material hergestellt.

Fig. 134a.

Das Rührwerk mit entgegengesetzt laufenden Rührern wird mechanisch durch Riemen betrieben, der während des Kippens auf der auf einer feststehenden Achse sich lose drehenden Leerlaufscheibe läuft. Die Kippvorrichtung mit Schnecke und Schneckenradsegment wird durch eine Handkurbel betätigt. Zur leichteren Reinigung und Entleerung werden diese Rührkessel mit kugeligem Boden und mit Ausgußschnauze ausgeführt.

Fig. 135a und b stellen einen solchen einwandigen Kessel mit Kippvorrichtung dar.

Fig. 135a zeigt ihn betriebsbereit, Fig. 135b halb gekippt. Der Kessel ist aus Gußeisen, innen vollständig glatt, hergestellt und besitzt ein

Fig. 135a.

Fig. 135b.

Kippkessel mit Doppelrührwerk für Kraftantrieb.

Fig. 136a. Rühr- und Mischmaschine mit ausgehobenem Rührwerk.

**Doppelrührwerk**, das maschinell angetrieben wird und eine vorzügliche Wirkung gewährleistet.

Der abgebildete Kessel hat einen oberen Durchmesser von 770 mm, eine mittlere Tiefe von 600 mm und einen Inhalt von 200 Liter.

Fig. 136a und b zeigen eine starke Rühr- und Mischmaschine mit Kraftantrieb, speziell für kaltgerührte Seifen. Das Rührgefäß hat bis zu

Fig. 136 b. Rühr- und Mischmaschine betriebsbereit.

125 Liter Inhalt und ist leicht transportabel, da das Rührwerk mittels Handkurbel aus dem Rührgefäß herausgehoben werden kann.

Fig. 136a zeigt die Maschine mit ausgehobenem Rührwerke, während Fig. 136b dieselbe betriebsbereit vorführt.

Die für Dampfbeheizung eingerichteten Doppelkessel mit Rührwerk, die fast ausnahmslos in Schmiedeeisen hergestellt werden, können sowohl feststehend als auch zum Entleeren durch Umkippen eingerichtet sein. Sie werden bis zu großen Dimensionen und für alle vorkommenden Dampfdrucke zur Ausführung gebracht. Die Rührwerke werden mechanisch durch Riemen oder durch Spezialtransmissionskette betrieben und können mit einfachen oder mit doppelsystemigen, in entgegen-

gesetzter Richtung zueinander umlaufenden Rührwerkzeugen ausgestattet sein. Bei größeren Abmessungen werden diese Kessel, mit

Fig. 137a.

Fig. 137b.

Doppelwand-Kippkessel mit Dampfheizung und Doppelrührwerk.



dem unteren Teil durch den Fußboden hindurchragend, mittels Tragfüßen auf die eisernen Träger der Stockwerkskonstruktion aufgestellt und entleeren durch am Boden angebrachte Ablaßvorrichtungen in das untere Stockwerk. Die Rührwerke werden in den mannigfaltigsten Ausführungsformen, bald mit aus mehreren Windungen bestehenden Schrauben, die in einem zylindrischen Röhrensystem laufen, bald mit Schiffspropellern oder mit irgendwie anders gestalteten, zweckentsprechenden Rührwerkzeugen ausgeführt, um die jeweils gewünschte Wirkung hervorzubringen.

Fig. 138a.

Doppelwand-Kippkessel mit Dampfheizung und abnehmbarem Planetenrührwerk.

Zur Unterstützung der Misch- und Rührwirkung können am Boden der Kessel auch noch ringförmige Rohrleitungen, denen aus kleinen Öffnungen Dampf entströmt, der unmittelbar in den Kesselinhalt übergeht, angebracht sein.

Auch für direkten Antrieb durch eine besondere Dampfmaschine sind diese Rührkessel des öfteren zur Lieferung gebracht worden.

Fig. 137a und b zeigen einen Doppelkessel derselben Firma mit Heiz-, Kühl- und Ablaßvorrichtung, sowie einem Rührwerk.

Der in Fig. 138a und b abgebildete Rührkessel mit Kippvorrichtung und Rührapparat stammt aus der Maschinenfabrik von Wilh. Rivoir

in Offenbach a. M. Fig. 138a zeigt den Apparat während der Arbeit, Fig. 138b nach der Entleerung.

Der Rührkessel A des Apparates hat einen Vollenhalt von 300 Liter, 800 mm Durchmesser, 600 mm Tiefe. Selbstverständlich kann die Maschine auch mit Kesseln jeder beliebigen anderen Größe ausgestattet werden. Der Kessel ist doppelwandig zum Anwärmen mit Dampf oder heißem Wasser. Er ist mit Auslaufschnauze versehen und vermittelt

Fig. 138 b.

Schneckenrad und Schnecke durch Drehen an der Handkurbel B zum Kippen eingerichtet. Das Rührwerk ist ein sogenanntes Planetenrührwerk, dessen aus Stahlrohrschafft und stählernen Schaufeln bestehender Rührflügel bequem herausnehmbar eingerichtet ist. Um den Rührflügel herauszunehmen bzw. einzusetzen, braucht man nur die beiden Flügelmuttern C zu lösen bzw. festzuschrauben. Das Zahnradvorgelege besteht aus Rädern mit gefrästen Zähnen, der Gang der Maschine ist deshalb ein völlig geräuschloser. Die Schmierung der senkrechten Rührwelle ist derart eingerichtet, daß kein Schmieröl in den Kessel gelangen kann, sondern in einer Fangschale D aufgefangen wird. Über dem Kessel ist ein Laugengefäß E mit Abflußhahn

angeordnet, um die Lauge allmählich dem Kesselinhalt zuführen zu können.

Die Maschine wird für Handbetrieb, für Riemenbetrieb oder für elektrischen Betrieb (wie sie unsere Abbildungen zeigen) geliefert. In diesem Falle geschieht der Antrieb durch einen besonderen Elektromotor F, wobei durch einen Regulierwiderstand G die Tourenzahl des Rührwerks um 100 % verändert werden kann. Die für Riemenbetrieb oder Handbetrieb eingerichteten Maschinen haben ein dreistufiges Riemenvorgelege für drei verschiedene Geschwindigkeiten. Mit der größten Geschwindigkeit eignet sich die Maschine vorzüglich zur Herstellung von Schaumseifen.

Fig. 139 zeigt eine leichte Rühr- und Mischmaschine für kaltgerührte Seifen. Sie hat einen aufgesetzten Laugenbehälter mit Ablasshahn und Zulaufrohr. Die Mischwirkung bei dieser Maschine ist zufolge der Doppelbewegung des Planeten-Rührwerkes eine ganz vorzügliche. Ebenso ist die Ausführung eine kräftige und entspricht in ihrer modernen Konstruktion allen gerechten Anforderungen. Das Rührgefäß,

Fig. 139. Rühr- und Mischmaschine.

das bis zu 125 l Inhalt besitzen darf, ist nach Ausheben des Rührwerkes abnehmbar.

### Die Formen.

Die Formen für die harten Seifen sind auf S. 179 dieses Handbuches bereits ausführlich behandelt worden; hier sollen nur noch einige speziell für Feinseifen bestimmte Abarten vorgeführt werden, die sich in-

folge ihrer praktischen Verwendbarkeit heute überall eingeführt haben und in Fig. 140—142 abgebildet sind. Diese Formen aus der Fabrik von Aug. Krull in Helmstedt sind zerlegbar in einen Boden und vier Seitenwände; der Verschuß wird gebildet durch genauest gearbeitete Nute

Fig. 140. Formkasten für kaltgerührte und halbwarme Feinseifen.

und Feder, die durch einige Schraubzwingen *a* zusammengehalten werden. Das Verschrauben der Formen bewerkstelligt sich sehr rasch und bequem. Die Formen halten ohne Verstreichen absolut dicht, auch bei ganz dünnflüssigen Seifen.

Fig. 141. Fahrbare Feinseifenform.

Soll die Seife warm gehalten werden, so kommt eine Matratzenumhüllung oder eine Holzbekleidung in Anwendung. Ferner kann eine Mittelwand angebracht werden, welche die Form in zwei Abteilungen abteilt.

Die Innenflächen der Formen sind glatt und lassen die Seife gut los; der Boden ist erhaben angeordnet, so daß der Block glatt abgeschoben werden kann.

Die Formen werden in jeder gewünschten Größe von 25—500 kg Inhalt hergestellt; auch die Maße können beliebig vorgeschrieben werden.

Das für die Herstellung der Formen benutzte Flußstahlblech ist 3,25 mm dick, schwarz oder verzinkt; die Schraubzwingen sind aus Stahlguß hergestellt und unzerreißbar.

Neuerdings werden die Formen auch für die Feinseifen häufig mit Rollwerken versehen. Bei gewöhnlicher Ausführung werden 2 Achsen mit je 2 Rädern angebracht; praktischer ist es jedoch, die Rollrad-Vorrichtung lenkbar zu gestalten.

Fig. 142. Fahrbare Feinseifenform.

Am meisten gebräuchlich sind die 2, durch die Fig. 141 und 142 dargestellten Ausführungsarten. Bei Fig. 141 ist auf dem einen Ende der Form eine Achse mit 2 Rädern *a* angebracht, während auf dem anderen Ende 2 amerikanische Lenkrollen *b* angeordnet sind. Bei Fig. 142 ist eine Achse mit 2 Rädern *a* in der Mitte der Form angebracht und auf jedem Ende eine amerikanische Lenkrolle *b*.

Die Ausführungsart Fig. 142 dürfte als die praktischste zu bezeichnen sein, da sie leer oder gefüllt, beliebig hin und hergefahren und nach jeder Richtung hin gedreht und gewendet werden kann.

### Die Schneidemaschinen.

Es soll hier nur eine außerordentlich leistungsfähige Maschine für Feinseifen erwähnt werden, welche dazu dient, Fällblöcke oder große Tafeln in Platten oder Riegel zu zerlegen. Sie ist folgendermaßen konstruiert: Auf einem eisernen Untergestelle (Fig. 143) ruhen 2 parallel laufende Wangen, welche oben eine exakt gehobelte Nute haben, wodurch ein genaues Geleise geschaffen ist. Diese Wangen tragen in der Mitte die Schneidevorrichtung, bestehend in dem horizontal angebrachten Drahte, welcher an 2 Kloben befestigt ist, die, als Muttern konstruiert, ihrerseits wieder von 2 Schraubenspindeln aufgenommen und in 2 zylindrischen Säulen außerdem aufs

Fig. 143. Schneidemaschine zum Zerteilen in Platten und Riegel.

genaueste geführt sind. Die Spindeln sind fest gelagert und werden mittels 4 Kegelrädern durch ein Stellrad gleichzeitig in kreisende Bewegung gesetzt. Hieraus folgt, daß hierbei die als Muttern ausgebildeten 2 Kloben und mit ihnen zugleich der an ihnen befestigte horizontale Schneidedraht auf den Säulen sich gleichmäßig auf- bzw. abwärts bewegen müssen. Auf dem Geleise bewegt sich nun auf 4 Lauf- rädern der zur Aufnahme des zu zerschneidenden Seifenblocks dienende Wagen, und zwar zwischen der eben beschriebenen eigentlichen Schneide- vorrichtung hindurch. Indem man nun den Wagen mitsamt dem Seifen- block zwischen den beiden Säulen, welche die Schneidevorrichtung und den Draht tragen, hindurchschiebt, tritt der Draht in den Seifenblock ein und trennt also unten eine Platte ab. Die Dicke der Platte entspricht mithin der Entfernung des Drahtes von der Wagentischoberfläche.

Nach Wegnahme der abgeschnittenen Platte erneuert sich der Vorgang, und zwar arbeitet die Maschine nach beiden Seiten in gleicher Weise, also vor- und rückwärts. Da der Draht durch Drehen am Handrad ganz beliebig höher oder tiefer gestellt werden kann, und zwar absolut genau und mit der Wagentischfläche parallel laufend, so kann jede gewünschte Plattenstärke der Seife sofort auf das genaueste eingestellt werden; die Entfernung ist an einer Millimeterskala abzulesen.

Die Schnittbreite ist für gewöhnlich 200 mm, die Schnittlänge 600 mm; Breite und Länge des Seifenblockes können daher für gewöhnlich nicht größer sein. Größere Maschinen werden auf besondere Bestellung angefertigt.

Fig. 144a. Feinseifenanwärmeofen mit Kohlenheizung.



### Trocken- und Wärmeverrichtungen.

Die Seifenstücke werden vor dem Pressen öfter angewärmt, wozu man früher meist aus Ofenkacheln oder Ziegelsteinen aufgeführte Wärmöfen benutzte. Neuerdings werden solche Öfen aus Eisenblech

Fig. 144b.

in der Form wie Fig. 144a und b hergestellt. Die hier abgebildeten Öfen sind mit eigener Feuerungsanlage versehen und werden am besten mit Koks oder Preßkohlen geheizt. Sie haben doppelte Wände, zwischen welchen die heiße Feuerluft hindurchstreicht und so eine

gleichmäßige Erwärmung des inneren Raumes herbeiführt. Die Feuer-  
gase entweichen durch ein auf dem Ofen befindliches Rohr, das mit  
einer Klappe zur Regulierung der Wärme versehen ist. — Die Seifen-  
stücke werden auf Rahmen in den inneren Raum hineingeschoben.

Fabriken mit Dampfeinrichtung stellen natürlich Trockenschränke  
mit Dampfheizung auf, die selbstverständlich sauberer und auch leichter  
zu regulieren sind. Auch die Konstruktion ist einfacher, da der Trocken-

Fig. 145. Hordentransportwagen.

schränk nicht doppelwandig hergestellt wird und lediglich am Boden  
Dampfschlangen-, oder Rippenrohre eingebaut erhält.

Bei größeren Fabriken findet man vielfach auch an Stelle der Trocken-  
schränke Trockenkammern, bei denen die Heizkörper der Dampf-  
heizung zweckmäßig in den Fußboden verlegt sind. Die Seifenhorden  
werden dann auf Spezialhordenwagen in die Trockenkammer hinein-  
geschoben. Der in Fig. 145 gezeigte Hordenwagen stellt ein Modell  
der Firma Weber und Seeländer dar. .

## Die Pressen.

Auch bei der Herstellung von Feinseifen hängt die Wahl der bevorzugten Presse ganz von den Umständen ab. Hat man sehr harte Feinseifen zu pressen, so wird man mit dem allmählich wirkenden Druck der Spindelpresse oder Kurbelpresse das günstigste Resultat erzielen, ebenso bei Seifen, die eine mehr runde oder abgerundete Form erhalten sollen, sowie in allen den Fällen, wo feine und sehr tiefe oder ungleichmäßige Gravierungen auszupressen sind. Der harte und plötzliche Schlag der Schlagpresse würde hier keine genügend saubere und scharfe Pressung ergeben; denn alle die erwähnten Umstände machen eine ziemlich angetrocknete Seife zur

Bedingung, wenn sie nicht reißen und springen, auch die Stanze nicht verkleben und verschmieren soll. Auch kann man solchen Seifen durch Schneiden und Beschneiden der einzelnen Stücke nur die annähernde Form geben, während sie die richtige Form erst durch die Presse erhalten, und dazu gehört ein bedeutender Kraftaufwand, den man leicht mit der Spindel- oder Kurbelpresse, nicht aber mit der Schlagpresse ausüben kann. Hat man Seifen, welche die Form ziemlich beibehalten sollen, die sie bereits durch das Schneiden erhalten haben und denen nur eine Inschrift oder eine Verzierung aufgepreßt werden soll, so wird im allgemeinen aber die Schlagpresse vorzuziehen sein, da sie schneller arbeitet als die vorbesprochenen Maschinen. Ein Schlag oder höchstens zwei genügen, um das Stück nötigenfalls an allen Seiten zu bemustern. Da die Schlagpresse, wie gesagt, auch leistungsfähiger ist als die Spindelpresse, so wird sie also überall da zu bevorzugen sein, wo es sich darum handelt, große Quantitäten von einfachen Formen zu pressen; dagegen ist die Spindelpresse oder

Fig. 146.

Kurbelpresse unbedingt nötig, wenn Seifen durch das Pressen eine elegante Form erhalten sollen.

Das Abkanteln der Stücke vor dem Pressen wurde früher mit dem Messer besorgt; diese Arbeit war aber sehr zeitraubend, und außerdem wurden nicht gleichmäßig schwere Stücke erzielt. Diesen Mängeln hilft die Kantelmaschine von Joh. Hauff in Berlin ab, mit der man etwa 2000 Seifenstücke in der Stunde gleichmäßig abkanteln kann.

Die hier gezeichnete Abbildung (Fig. 146) stellt die Maschine im Schnitt dar. Sie besteht aus einer Säule D, die auf einem Holzsockel H befestigt ist. Auf dieser Säule ist ein Lager F montiert, durch das eine Welle läuft, die an dem einen Ende eine mittels Schnurlauf getriebene Riemenscheibe aufweist. An dem anderen Ende besitzt sie ein Ge-

winde, auf das man die auswechselbaren, je nach der Fassung des Seifenmusters angefertigten Trichtermesser G aufschraubt. Oberhalb ist ein gewölbtes Dach A angebracht, damit die Späne nicht umherfliegen, sondern in den nach unten angebrachten Kasten E fallen. Derselbe ist mit einer Tür B versehen, um das gesammelte Material entnehmen zu können. Die Maschine ist bereits in vielen Fabriken unentbehrlich geworden.

### Seifenkugel-Schneidemaschinen.

Seifenkugeln werden in Deutschland nur noch sehr wenig hergestellt. Früher, als die Seifenstanzen noch nicht allgemein im Gebrauch waren, bildeten die Seifenkugeln aber einen großen Verkaufsartikel. Sie werden meist aus freier Hand mit Hilfe des sogenannten Seifenlöffels geschnitten, der aus Horn oder Messing gefertigt und in Fig. 147 abgebildet ist. Statt dieses Seifenlöffels kann man auch zur Herstellung von Seifenkugeln ein nicht zu weites Trinkglas benutzen.

Aus transparenten Glyzerinseifen werden auch heute noch häufig Seifenkugeln angefertigt. Für diesen Zweck sind besondere Maschinen konstruiert. Eine solche ist in Fig. 148 abgebildet. Die damit hergestellten Kugeln haben einen Durchmesser von 30—60 mm, nach dem sich wieder die Größe der Maschine richtet.

Der Tisch a dient zur Aufnahme des frischen Seifenriegels, aus dem die Kugeln gewonnen werden sollen und dessen Querschnitt dem Durchmesser der Kugeln angepaßt sein muß, also bei beispielsweise 30 mm



Fig. 147.



Fig. 148.

Durchmesser etwa 32 mm im Quadrat betragen muß. An dem einen Ende des Tisches befindet sich die eigentliche Schneidevorrichtung A. Sie besteht im wesentlichen aus dem Gehäuse c mit dem durch die Handkurbel b angetriebenen Räderwerke, welches das im Gehäuse c befindliche halbkreisförmige Schneidemesser in rotierende Bewegung setzt. Eine auf dem Gehäuse angebrachte Arretierung d hat den Zweck, den Seifenriegel an seinem Platze unverrückbar festzuhalten, während die Kugel geschnitten wird. Auf dem anderen Ende des Tisches befindet sich eine Vorschubvorrichtung B, bestehend aus der Zahnstange e mit Kopf f davor und aus dem mit Sperrkegel versehenen Handhebel g.

Die Arbeit verläuft nun folgendermaßen: Nachdem die Zahnstange e gänzlich zurückgedreht ist, wird der Riegel auf den Tisch a gelegt, vorn

in das Gehäuse c hineingeschoben und durch die Arretierung d an seinem Platze festgehalten. Durch Drehen der Handkurbel b wird alsdann das im Gehäuse c befindliche halbkreisförmige Messer durch die Seife hindurchgedreht und so eine Kugel aus dem Seifenriegel herausgeschnitten; eine kleine automatische Vorrichtung arretiert die Kurbel, sobald die Kugel fertig ist. Die fertigen, etwas angetrockneten Kugeln werden nachher in dem Polerring i noch etwas nachgearbeitet und poliert.

Die Handhabung der Maschine ist sehr einfach; die stündliche Leistung beträgt etwa 300—400 Kugeln.

---

## Die spezielle Technologie der Feinseifen.

Wie bereits früher erwähnt, unterscheidet man feste, weiche und flüssige Feinseifen. Die festen werden, wie ebenfalls bereits hervorgehoben, im wesentlichen auf drei verschiedenen Wegen hergestellt: durch Sieden, durch kalte Verseifung und durch sogenanntes Pilieren.

### Feinseifen auf warmem Wege.

Die beste gesottene Feinseife ist die Grundseife zu den pilierten Seifen; doch dürfte es wohl niemals vorkommen, daß solche neutralen Kernseifen direkt als Feinseifen Verwendung finden. Die Seifen sind in der Regel sehr spröde, pressen sich schlecht und sind auch wegen des etwa 24 % betragenden Trockenverlustes schließlich unansehnliche und obendrein teure Fabrikate. Als Ersatz für die teuren, pilierten Seifen gibt es jedoch eine Anzahl von Kernseifen, die aus weniger teuren Grundstoffen gesotten sind und gepreßte Form erhalten. Allerdings sind sie niemals von rein weißer Farbe, sondern gelblich bis tief braun gefärbt, weil stets in den Ansätzen weichere Fette, Öle usw. und häufig auch Harz enthalten sind. Harz ist bekanntlich ein gutes Deckmittel für unangenehme Fettgerüche, das die Seifen auch widerstandsfähig gegen Ranzigwerden macht. Ferner läßt sich eine Kernseife, in der Harz enthalten ist, tief eindampfen, so daß Seifen mit einem Gehalt von 70—75 % Fettsäuren inkl. Harzsäuren entstehen, die wenig und gleichmäßig eintrocknen, längere Zeit geschmeidig bleiben und das Pressen aushalten.

In größeren Parfümerie- und Feinseifenfabriken werden die prima Grundseifen gewöhnlich aus 80—90 % Talg und 10—20 % Kokosöl gesotten. Die Abfälle hiervon, gewisse minderwertige Fette, die Fettrückstände der Blumenpomaden, mitunter auch ranzig gewordene Seifen, werden bei der Herstellung einer zweiten Grundseife verwendet, indem all diese Abgänge ohne Zusatz von Kokosöl, dafür aber mit 4 bis 5 % hellem Harz versotten werden. Besteht der Ansatz z. B. aus 500 kg Seifenabfällen, 500 kg Fetten, Talg usw. und 50 kg hellem Harz, so würde man etwa 500 kg 15grädige Ätznatronlauge in den Kessel geben, darauf die Seifenabfälle schmelzen, dann das Harz zugeben und nunmehr flott sieden, bis ein strotziger, schaumfreier Kern entsteht.

Hat man stark gefärbte Unterlauge und will möglichst helle Grundseifen haben, so wird erstere entfernt. Will man die Unterlauge nochmals verwenden, so wird sie mit Kalkmilch ausgewaschen, wonach sie wieder hell und klar wird. Zur Verseifung der noch verbleibenden 500 kg Fette würden etwa 850 kg 15grädige Ätznatronlauge erforderlich sein.



Man gibt etwa 500 kg Lauge in den Kessel, dazu den Kern und, wenn alles im Kochen ist, auch nach und nach das Fett. Tritt starke Verleimung ein, so wird die restierende Lauge nach Bedarf zugesetzt und recht anhaltend gesotten. Falls die Seife kernseifenartig (getrennt) siedet, wird mit Wasser solange nachgeschliffen, bis sie sich zusammenzieht und im Leim siedet. Nunmehr wird die Feuertür geöffnet und, wenn die Seife im Kessel ruhig liegt, durchgekrückt und so lange 24grädiges Salzwasser zugesetzt, bis der klare Kern sich abscheidet und auch die Unterlauge klar ist. Bei fest gedecktem Kessel scheidet sich ein schliffiger Kern aus, welcher zu einer zweiten Sorte pilierter Seife recht gut geeignet ist und nach 24 Stunden Ruhe geformt wird. Aus guten Materialien wird auch solche Kernseife direkt ohne Laugenabscheidung nach folgenden Ansätzen hergestellt:

30 Teile Talg,	35 Teile Talg,
20 „ Ceylon-Kokosöl,	20 „ Ceylon-Kokosöl,
10 „ Rizinusöl,	5 „ Rizinusöl,
30 „ Ätznatronlauge von 40° Bé mit	30 „ Ätznatronlauge von 38° Bé,
3 „ Wasser verdünnt.	3 „ Pottaschelösung von 20° Bé.

Die Herstellung erfolgt in der Weise, daß man in den etwa 38° C heißen Fetten die Lauge verrührt und, wenn alles gut gemischt ist, den Rührkessel fest bedeckt. Nach 1 1/2 Stunden tritt Selbsterhitzung ein, welche man eventuell durch Einhängen des Rührkessels in kochendes Wasser unterstützt. Jetzt wird die Seife durchgekrückt, und sobald eine gleichmäßige Leimkernseife entstanden ist, geformt. Diese Art Seifen pilieren sich recht gut, namentlich wenn der Masse etwas Kartoffelmehl und Talk zugemischt wird.

Es ist heute, wo die meisten Feinseifenfabriken über eine Pilier-einrichtung verfügen, noch wenig Gebrauch, Kernseifen oder Leimkernseifen, welche eine Ausbeute von etwa 150 % haben, direkt in Fassonstücke zu pressen und als Feinseifen in den Handel zu bringen. Statt derselben finden die kaltgerührten Seifen Verwendung, die sich besser in Fasson halten als die gesotteten Kernseifen.

Als gesottene Feinseifen gelten aber auch die Leimseifen mit hohen Ausbeuten. Die vornehmsten dieser Leimseifen sind die transparenten Glyzerinseifen, die nach oft sehr abweichenden Vorschriften hergestellt doch stets ein befriedigendes Erzeugnis darstellen werden, wenn man an dem Grundsatz festhält, daß es Leimseifen sind und daß Leimseifen, um transparent zu sein, so flüssig gehalten werden müssen, daß alles darin gelöst und nichts darin suspendiert ist (Flockigwerden). Mögen nun die Zusatzflüssigkeiten aus Glyzerin, Sprit oder Wasser bestehen, immer muß soviel davon in dem richtigen Verhältnis in der Seife vorhanden sein, daß die Zuckerlösung, die meist allein die Transparenz vermittelt, vollständig gelöst ist.

Die Haltbarkeit dieser Seifen beruht vor allem auf der vollen Verseifung der angewandten Fette und Öle und dem erforderlichen Zusatz von Salzen; aber, richtig angefertigt, werden sie nie ranzig und halten sich klar und transparent, auch wenn sie aus Abfällen von kaltgerührten Seifen mit Zusätzen von Talg und Rizinusöl hergestellt sind.

Schließlich bleibt noch eine Reihe von Leimseifen zu erwähnen, die teils direkt aus Ölen und Fetten, teils aus Abschnitten hergestellt, nicht transparent sind und auch meist Füllungen enthalten, welche allein die Seifen preßfähig machen. Die besseren Sorten darin haben 300 % Ausbeute, doch kommen auch Produkte mit 1200 % Ausbeute in den Handel, die nicht mehr gepreßt werden können.

**Feinkernseifen.** Die Anfertigung von Feinkernseifen kann sowohl in kleineren wie in größeren Partien stattfinden. Die Fettansätze dafür sind verschieden, die Art der Anfertigung aber ziemlich übereinstimmend; nur ist von vornherein zu bemerken, daß sowohl Talg wie Palmöl keine guten preßfähigen Seifen ergeben, wenn diese Fette, wie beispielsweise der deutsche Landtalg oder das Palmöl, sehr viel feste Fettsäuren enthalten. Hat man solche überharten Fette, so wird dem Talg und Palmöl Schweinefett oder Olivenöl zugesetzt.

Ansätze sind:

90 % Talg,	90 % gebl. Lagos-Palmöl,
10 „ Ceylon-Kokosöl.	10 „ Kokosöl.
70 % Talg,	70 % gebl. Palmöl,
20 „ Schweinefett,	20 „ Olivenöl,
10 „ Kokosöl.	10 „ Kokosöl.
80 % Talg,	80 % gebl. Palmöl,
10 „ Olivenöl,	10 „ rohes Palmöl,
10 „ Kokosöl,	10 „ Kokosöl,
5 „ helles Harz.	5 „ helles Harz.

Die Anfertigung der Seife kann in einem Doppelkessel mit Dampfheizung oder im Doppelkessel auf freiem Feuer oder auch in einem einfachen Kessel über freiem Feuer erfolgen; nur muß die Größe des Kessels der Größe des Ansatzes angepaßt sein. Das Feuer oder der Dampf darf nicht über der Masse im Kessel heizen, damit Verkohlungen, welche die Seife als Feinseifen unbrauchbar machen, vermieden werden. Fette und Harz werden eingeschmolzen und durch ein Tuch oder Haarsieb geklärt. Zur Verseifung rechnet man auf 100 kg Fette inkl. Harz 100 kg 28grädige, nicht ganz ätzende Lauge. Sie wird aus 90 kg Ätznatronlauge von 28° Bé und aus 10 kg Pottaschelösung von 28° Bé zusammengestellt. Hat man Abschnitte von derartigen Seifen, so können sie auf der Lauge bei bedecktem Kessel eingeschmolzen werden. Die Verseifung der Fette geht alsdann schnell vonstatten, da es leicht gelingt, nunmehr zwischen Fett und Lauge durch Untereinanderrühren Verbindung herzustellen. Erst wenn eine fest verbundene Leimkernseife entstanden ist, heizt man an, damit die Seife schwach siedet, und gibt nun nach und nach starkes Salzwasser hinzu. Wenn die Seife dünner siedet, richtet man sie auf festen Druck und merklichen Stich gut ab. Gewöhnlich tritt nun sehr bald Überdampfung ein, wonach die Seife sich trennt. Der Kern soll keinen vortretenden Stich haben, teigartig sein und sich in den Proben längere Zeit warm halten. Es scheidet sich sehr wenig dickflüssige Lauge ab. Hat man größere Sude, so wird der Kessel fest gedeckt und bleibt über Nacht stehen. Am anderen Morgen liegt ein

teigartiger, ziemlich flüssiger Kern im Kessel, der in kleine Formen gefüllt und möglichst so lange gekrückt wird, bis er erkaltet ist.

Hat man kleine Sude, so legt man auf den Boden drei bis vier passende Säcke übereinander, setzt auf diese Säcke die Form, die oben auf mit Gewichten beschwert wird, und gießt nunmehr in diese den ganzen Inhalt des Kessels hinein. Die gefüllte Form wird fest gedeckt.

Nach 3 bis 4 Stunden ist die Lauge ausgeschieden und durch die untergelegten Säcke seitlich abgeflossen, in der Form befindet sich dann reiner Kern, der nunmehr gekrückt wird, bis er genügend erkaltet ist.

Soll solche Seife gelb (in den meisten Fällen) oder rot gefärbt werden, so wird die Farbe in Spiritus gelöst und der Seife in der Form beige-krückt. Auch die Parfümierung wird in der gleichen Weise durchgeführt. Passende Parfüms für solche Seifen sind auf 100 kg gerechnet:

**Für dunkle Seifen:**

200 g Bergamottöl,  
100 „ Kümmelöl,  
100 „ Cassiaöl,  
20 „ gutes Mirbanöl.

**Für helle Seifen:**

200 g Pfefferminzöl,  
100 „ Bergamottöl,  
50 „ Kümmelöl,  
10 „ gutes Mirbanöl.

**Leimkernseifen und Schmelzseifen.** Die Leimkernseifen und die Schmelzseifen bilden eine Qualität, weil sie ohne Laugenabscheidung hergestellt werden und auch in bezug auf Ausbeute gleich sind. Die Abfälle, die zu solchen Seifen Verwendung finden, sind in der Regel kaltgerührte Seifen oder Abfälle von Schmelzseifen. Nicht geeignet sind jedoch Abfälle oder Seifen, die Wasserglas oder Zuckerlösungen enthalten.

Es folgen hier zunächst einige Vorschriften für solche Leimkernseifen ohne Abfälle:

**Veilchenseife:**

40 kg Ceylon-Kokosöl,  
15 „ Talg,  
5 „ Olivenöl,  
30 „ Natronlauge von 36° Bé,  
5 „ Pottaschelösung von 25° Bé.

**Farbe:**

20 g Kaiserrot,  
300 „ Veilchenbraun, in Olivenöl anzureiben und dem Öl zuzusetzen.

**Parfüm:**

200 g Cassiaöl,  
200 „ Lavendelöl,  
60 „ Nelkenöl,  
60 „ Palmarosaöl,  
20 „ Moschustinktur.

**Mandelseife (weiß).**

35 kg Kokosöl,  
20 „ Talg,  
5 „ Schweinefett,  
31 „ Natronlauge von 36° Bé,  
5 „ Pottaschelösung.

**Parfüm:**

300 g Bergamottöl,  
100 „ Bittermandelöl.

**Rosenseife:**

40 kg Kokosöl,  
20 „ Schweinefett,  
30 „ Natronlauge von 36° Bé,  
5 „ Pottaschelösung von 25° Bé.

**Farbe:**

40 g Kardinalrot, in heißem Wasser zu lösen und der Lauge zuzusetzen.

**Parfüm:**

200 g Geraniumöl,  
200 „ Bergamottöl,  
100 „ Gingergrasöl,  
50 „ Cassiaöl.

**Honigseife.**

35 kg Kokosöl,  
20 „ Talg,  
5 „ Olivenöl,  
30 „ Natronlauge von 36° Bé,  
5 „ Pottaschelösung von 25° Bé.

**Farbe:**

40 g helles Wachsgelb, in heißem Wasser zu lösen und dann der Lauge zusetzen.

**Parfüm:**

300 g Zitronellöl,  
100 „ Nelkenöl,  
50 „ Pfefferminzöl.

Windsorseife (weiß).	Windsorseife (gelb):
40 kg Kokosöl (Ceylon),	70 kg Kokosöl,
15 „ Talg,	15 „ Talg,
5 „ Rizinusöl,	5 „ rohes Palmöl,
30 „ Natronlauge von 38° Bé,	30 „ Natronlauge von 36° Bé,
5 „ Pottaschelösung von 25° Bé.	5 „ Pottaschelösung von 25° Bé.
Parfüm:	Parfüm:
200 g Kümmelöl,	200 g Kümmelöl,
200 „ Bergamottöl,	160 „ Cassiaöl,
60 „ Anisöl.	60 „ Nelkenöl.

Die Herstellung geschieht in der Weise, daß die Fette und Öle eingeschmolzen und bei 37—38° C mit der 20° C warmen Lauge zusammengerührt werden, der gleichzeitig auch die mit heißem Wasser gelösten Farben beigemischt sind. Ist die Lauge den Fetten zugerührt und soweit Vereinigung vorhanden, daß kein Öl mehr sichtbar ist, so wird der Kessel fest gedeckt. Es tritt nach etwa 1 bis 1½ Stunden Selbsterhitzung ein, die man zweckmäßig durch Einhängen des Kessels in ein heißes Wasserbad unterstützt. Am besten eignen sich dazu Doppelkessel, die man anheizen kann, bis die Seife in leichtes Sieden kommt. Nunmehr entnimmt man Proben, die Druck haben müssen und nicht mehr schmierig sein dürfen. Ist die Seife danach noch matt, so wird mit 30—36grädiger Ätzlauge abgerichtet, doch darf nicht mehr genommen werden, als unumgänglich notwendig ist, um kein zu scharfes Produkt zu erhalten. Die Seife hält sich sehr lange heiß und wird deshalb anhaltend gekrückt und erst geformt, wenn sie zusammengesunken ist und stark netzartig erscheint. Auch in der Form wird sie noch gekrückt und erst so spät als möglich parfümiert. Die Seife bleibt alsdann einige Zeit noch unbedeckt stehen und wird erst später mit einem passenden Brett bedeckt, das man durch Gewichte beschwert, um die Seife zusammenzupressen. Erst wenn sie vollständig erkaltet ist, wird sie geschnitten; sie preßt sich in der Regel gleich vom Schnitt. Bei den Preßstücken wird die Fassung vorgeschlagen. Dann kommen die Seifenstücke 24 Stunden in die Trockenstube, um schließlich gleich schwer abgewogen, durch die Spindelpresse endgültig gepreßt zu werden.

Will man Leimkern- oder Schmelzseife aus Abfällen oder aus mißratenen gerührten Seifen herstellen, so ist es notwendig festzustellen, wieviel davon in Arbeit genommen werden soll, und das Material nach der Farbe zu sortieren, wenn daraus weiße, gelbe oder rote Schmelzseifen hergestellt werden sollen; will man nur braune Seife fertigen, so können die Seifen allerdings verschieden gefärbt verwandt werden. Auch muß man ungefähr wissen, woraus die Seifen hergestellt sind, ob es reine Kokosseifen sind, oder ob sie aus Talg und Kokosöl bestehen und ob sie gefüllt sind. Sehr schwer lösen sich die reinen Kokosseifen auf, leichter die Seifen aus halb Talg und halb Kokosöl, und am leichtesten die mit Salzlösungen gefüllten Seifen. Sehr ausgetrocknete Seifenabfälle müssen gemahlen oder wenigstens gehobelt werden, da größere hart getrocknete Stücke fast nie vollständig in Lösung zu bringen sind.

Die Anfertigung der Schmelzseifen erfordert einige Übung und recht viel Geduld. Nachdem festgestellt ist, wieviel Abschnitte zum Einschmelzen vorhanden und welche Fette zu denselben ungefähr verwandt sind, werden zunächst die übrigen Zusätze berechnet. Es kann angenommen werden, daß eine gute Schmelzseife aus etwa zwei Dritteln Kokosöl und einem Drittel Talg oder talgartigem Fett, Schweinefett usw. besteht und daß beim Einschmelzen etwa noch 5—10 % 25grädige Pottaschelösung in Anwendung kommt. Hat man z. B. 150 kg Abschnitte, wovon 100 kg reine Kokosseife und 50 kg aus etwa zwei Dritteln Kokosöl und einem Drittel Talg hergestellt sind, so würde der ursprüngliche Fettansatz der 150 kg Seife aus etwa 85 kg Kokosöl und 15 kg Talg bestanden haben. Es fehlen also noch talgartige Fette gegenüber dem Kokosöl, damit ein Drittel voll wird. Der Schmelzseifenansatz lautet daher:

150 kg Abfälle,  
30 „ Talg,  
15 „ Natronlauge von 36° Bé,  
20 „ Pottaschelösung von 25° Bé.

Eingeschmolzen wird nun in der Weise, daß man in einen gut heizbaren Doppelkessel oder in einen einfachen Kessel auf freiem Feuer zunächst die 20 kg 25grädige Pottaschelösung bringt und dazu etwa 5 kg Talg gibt. Gleichzeitig gibt man dem Ganzen etwa 15—20 kg von den am leichtesten schmelzenden Abfällen hinzu und heizt dann solange an, bis Lösung erfolgt. Sobald die Masse im Kessel breiartig wird, werden die Abfälle nach und nach unter fortgesetztem Krücken hinzugesetzt, um ein schäumiges Auflösen zu verhindern. Je mehr Abfälle im Kessel zur Auflösung gelangen, um so zäher wird die sich bildende Seife sein. Man gibt deshalb immer in kleinen Portionen Ätzlauge hinzu und hält die Seife so, daß sie netzartig bleibt. Da beim Einschmelzen viel Wasser verdampft, auch die Abschnitte häufig sehr ausgetrocknet sind, kann auch die Zugabe von Wasser in Betracht kommen, die jedoch mit äußerster Vorsicht erfolgen muß, da bei einem Zuviel statt Leimkernseife Leimseife entstehen würde. Die fertigen Seifen haben in der Regel 150—155 % Ausbeute.

Die fertige Seife gleicht einer flüssigen Kernseife, die, wenn nötig, noch abgerichtet werden kann. Das Färben, Formen und Parfümieren geschieht wie bei der vorbesprochenen Leimkernseife, welche ohne Abfälle hergestellt wurde.

**Feinleimseifen.** Zu den Fein-Leimseifen gehören, wie bereits früher erwähnt wurde, die transparenten Glyzerinseifen und daneben sehr billige Seifen, die häufig nur angefertigt werden, um mißratene Seifen und Abschnitte von anderen Feinseifen aufzuarbeiten.

Hat man die Absicht, aus mißratenen Seifen oder aus Abschnitten Leimseifen herzustellen, so geht man am sichersten, wenn man sich aus 25 kg Pottasche von 96 %, 25 kg Kristallsoda, 25 kg Chlorkalium und 50 kg Kochsalz eine Lösung von 18° Bé herstellt. Gibt man alsdann 80—100 kg solcher Lösung in den Kessel und dazu etwa 50 kg Abfälle von Seifen, die etwa 200 % Ausbeute hatten, so müßte, nach-

dem die Abfälle gelöst sind, eine ziemlich gute Leimseife resultieren. Ist alles gelöst und zeigen die entnommenen Proben, daß die Leimseife zu weich ist, so wird immer bei etwa 90° C nach und nach 30grädige Ätzlauge hinzugesetzt, bis die Seife dünnflüssig und in den Proben steinhart ist.

Will man solche Seife aus frischem Ansatz herstellen, z. B. aus 100 Teilen Ceylon-Kokosöl oder 50 Teilen Kokosöl und 50 Teilen Kernöl, oder 80 Teilen Kernöl und 20 Teilen Talg, oder 70 Teilen Kokosöl und 30 Teilen rohem Palmöl, oder 100 Teilen Kernöl, so würden zur Verseifung der Fette bei einer Ausbeute von 400 % etwa 120 Teile Ätznatronlauge von 30° Bé nötig sein. Der Ansatz stellt sich dann etwa so zusammen:

100	Teile	Fette,
120	„	Ätznatronlauge von 30° Bé,
200	„	obiger Füllungs-Lösung von 18° Bé.

Die Anfertigung erfolgt in folgender Weise: Man bringt etwa 100 Teile der 18grädigen Lösung in den Kessel und gibt alsdann etwa 60 Teile 30grädige Ätzlauge und gleich danach die Fette hinzu. Ist alles mit der Krücke gut vereinigt, so wird nach und nach der Rest der Ätzlauge und schließlich auch der Rest der Lösung hinzugefügt. Die Seife wird stets kochend heiß gehalten. Um ein allzustarkes Austrocknen zu verhindern, kann sie noch mit Kartoffelmehl oder Wasserglas vermehrt werden.

Eine Vorschrift für Mandelseife mit 350 % Ausbeute lautet etwa folgendermaßen:

40	Teile	Ceylon-Kokosöl,
10	„	Talg,
50	„	Natronlauge von 28° Bé,
50	„	Lösung von 18° Bé,
5	„	Kartoffelmehl, in <sup>1)</sup>
10	„	Lösung von 18° Bé verrührt,
0,5	„	Mirbanöl,
0,1	„	Bergamottöl,
0,05	„	Rosmarinöl.

Ungefähr 25 Teile 18grädige Lösung werden in den Kessel gebracht und einige Abschnitte hinzugegeben. Sind letztere gelöst, so kommt das Fett dazu und etwa 25 Teile Ätzlauge. Nun wird mit der Krücke durchgezogen, bis Verbindung eintritt, und hierauf geheizt, bis die Seife kocht. Nebenher wird der Rest Ätzlauge hinzugegeben und gleich danach auch der Rest der 18grädigen Lösung. Der Kessel wird sodann etwa 1 Stunde fest gedeckt, damit der Schaum vergeht und gute Verbindung eintritt. Findet man beim Aufdecken des Kessels, daß die Seife in den Proben nicht steinhart ist, so wird noch 30grädige Ätzlauge nachgegeben. Wenn dann die Seife auf etwa 80—87° C abgekühlt ist, wird die in die Lösung eingerührte Füllung und später auch das Parfüm in die Seife eingekrückt. Die jetzt entnommenen größeren Proben (100 g)

<sup>1)</sup> Vgl Fußnote S. 308.



müssen beim Anschnitt fest sein und sich trocken anfassen; ist die Seife weich, so wird mit 30grädiger Ätzlauge abgerichtet. Geformt wird in 60—65 kg haltenden Formen.

Windsorseife mit 400 % Ausbeute. Auch für diese Seife kann man ganz denselben Ansatz benutzen wie für die vorige, nur wird der höheren Ausbeute entsprechend, mehr 18grädige Lösung angewandt. Soll die Seife gelb gefärbt werden, so sind in Wasser lösliche Farben, z. B. Hausseifengelb, Zitronengelb oder Wachsgelb anzuwenden. Als charakteristisches Parfüm empfiehlt sich auf 20 kg Seife eine Mischung von

100 g Cassiaöl,  
50 „ Lavendelöl,  
30 „ Kümmelöl,  
30 „ Thymianöl.

Als billiges Parfüm eine Mischung von

60 g Mirbanöl,  
60 „ Cassiaöl,  
30 „ Kümmelöl.

Veilchenseife mit 600 % Ausbeute. Die Veilchenseifen werden in der Regel tief braun gefärbt. Zu solchen Seifen sind deshalb alle gefärbten Abfallseifen brauchbar. Man schmilzt sie auf 18grädiger Lösung ein und färbt mit Zuckerkouleur oder wasserlöslicher Anilinfarbe. Ist die eingeschmolzene Seife in den Proben nicht fest, so wird nach und nach mit 30grädiger Ätznatronlauge abgerichtet. Angefertigt wird die Seife wie die vorige. Als billiges Parfüm wird Cassiaöl und Mirbanöl angewandt; will man etwas dauerhaftes haben, so wird auf je 50 kg Seife 5 g Moschustinktur hinzugegeben.

Abfallseifen mit 1000—1200 % Ausbeute. Als reinen Ansatz würde man halb Ceylon-Kokosöl und halb Kernöl nehmen können, aber auch Abfälle können verwandt werden. Auch diese Seifen werden wie die vorigen gesotten, nur muß man mehr 18grädige Lösung und zum Abrichten mehr 30grädige Ätzlauge nehmen. Solche Seifen werden mitunter in Porzellanformen gegossen. Sollen sie marmoriert aussehen, so wird ein Teil Seife blau, rot, grün usw. gefärbt. Man gießt dann in die Form 1 Teil weiße Seife und dazu 1 Teil gefärbte Seife.

In den nächsten Jahren wird man in Anbetracht der hohen Fettpreise jedenfalls wieder mit Feinleimseifen im Handel rechnen dürfen, die sich, wenn gut gearbeitet und nicht zu hoch gefällt, recht haltbar zeigen, gut pressen lassen und beim Gebrauch sicher mit den auf kaltem Wege hergestellten, gefüllten Feinseifen konkurrieren können.

Nachstehend sollen noch einige weitere Fabrikationsvorschriften mitgeteilt werden, wobei zu beachten ist, daß Farbe und Parfüm dem Belieben des Einzelnen überlassen sind. Für 100 kg Seife benötigt man etwa 400—450 g Parfüm und etwa 15—20 g Farbe.

Gelbe Feinleimseife etwa 250 % Ausbeute.		Rote Feinleimseife etwa 370 % Ausbeute.	
I.		I.	
88 kg	Kokosöl,	92 kg	Kokosöl,
12 „	Rizinusöl,	8 „	Rizinusöl,
50,5 „	Ätznatronlauge von 38° Bé;	53,5 „	Ätznatronlauge von 38° Bé,
20 „	Wasser,	16 „	Wasser,
40 „	Pottaschelösung von 30° Bé,	100 „	Pottaschelösung von 30° Bé,
40 „	Salzlösung von 21° Bé,	100 „	Salzlösung von 21° Bé,
40 g	Uranin-Hellgelb,	56 g	Orient-Rosenrot,
400 „	Zitronellöl II,	400 „	Palmarosaöl,
350 „	Safrol,	400 „	Zitronellöl II,
250 „	Cassiaöl.	300 „	Lavendelöl II.
II.		II.	
600 g	Zitronellöl II,	450 g	Safrol,
200 „	Lemongrasöl,	225 „	Zedernholzöl,
200 „	Cassiaöl.	225 „	Kümmelöl,
		225 „	Thymen.
Orange Feinleimseife etwa 310 % Ausbeute.		Weiße Feinleimseife etwa 460 % Ausbeute.	
I.		I.	
90 kg	Kokosöl,	100 kg	Kokosöl,
10 „	Rizinusöl,	58 „	Ätznatronlauge von 38° Bé,
51,5 „	Ätznatronlauge von 38° Bé,	30 „	Wasser,
25 „	Wasser,	140 „	Pottaschelösung von 30° Bé,
68 „	Pottaschelösung von 30° Bé,	140 „	Salzlösung von 21° Bé,
70 „	Salzlösung von 21° Bé,	1,5 „	künstliches Bittermandelöl.
46 g	Uranin-Orange,	II.	
800 „	Zitronellöl II,	400 g	Gingergrasöl,
200 „	leichtes Nelkenöl.	300 „	Kümmelöl,
II.		300 „	Lavendelöl II,
800 g	Zitronellöl II,	300 „	Thymen.
200 „	Limonen.		

Die Herstellung der Seife nach vorstehenden Ansätzen erfolgt in der Weise, daß man Kokosöl, Rizinusöl, Ätznatronlauge, Wasser und Pottaschelösung in den Kessel gibt und unter Rühren so lange auf etwa 75° C erhitzt, bis guter Verband eingetreten ist. Sobald sich die Masse schön verbunden und leimig zeigt, setzt man unter Rühren allmählich die Salzlösung hinzu und erwärmt das ganze auf etwa 85° C, um die Seife alsdann einer etwa zweistündigen Ruhe im bedeckten Kessel zu überlassen. Nach dem Abdecken nimmt man den inzwischen abgesonderten Schaum von der Seife ab und setzt Proben auf. Die Seife muß sich völlig klar und genügend fest zeigen, anderenfalls ist noch etwas Lauge bzw. Salzlösung nachzugeben. Die fertige Seife wird alsdann gefärbt, parfümiert und in kleine, dichtschießende Eisenformen geschöpft. Die erkaltete, aus der Form genommene Seife wird schließlich in passende Riegel und Stücke geschnitten, welche, wenn sie zum Pressen bestimmt sind, noch abgekantet werden. Die kleinen Preßstücke werden auf Horden gesetzt und im Wärmeofen angewärmt, können eventuell aber auch durch Außenluft genügend getrocknet werden. Das Pressen solcher Seifenstücke erfolgt am besten durch Schlagpressen; deren Stanzen zweckmäßigerweise durch Salzwasser angefeuchtet werden.

### Feinseifen auf kaltem Wege.

Unter Verseifung auf kaltem Wege versteht man das allgemein gebräuchliche Verfahren, durch Zusammenrühren von geschmolzenem Kokosöl, auch wohl Palmkernöl, mit der zur Sättigung genau erforderlichen Laugenmenge Seifen, hauptsächlich billigere Feinseifen, herzustellen. Es beruht auf der Eigenschaft der verschiedenen Kokosöle, mit hochgrädigen Ätzlaugen bei niedriger Temperatur eine Verbindung einzugehen, die durch nachträgliche Selbsterhitzung in der Form eine weiße, feste und schaumkräftige Seife liefert. So groß ist das leichte Verseifungsvermögen des Kokosöles, daß bei diesem Verfahren selbst andere, schwerer verseifbare Fette und Öle mit zum Verband gezogen werden. Unter Benutzung dieses Umstandes verwendet man daher zu den Seifen dieser Gattung vielfach auch einen gewissen Prozentsatz Talg, Schmalz, Olivenöl oder Rizinusöl. Obgleich Kokosöl, für sich allein verseift, stets die reinsten und schönsten Farben, sowohl in weißer, als auch in gefärbter Ware liefert, so wird sich doch ein Zusatz eines der letztgenannten Fette und Öle in allen den Fällen empfehlen, wo es sich darum handelt, ein milderer Produkt herzustellen, als es Kokosöl, für sich allein verseift, ergibt. Solche Seifen, und zwar besonders die mit größerem Talgzusatz, nähern sich im Aussehen und auch im Verbrauch mehr den pilierten oder Feinkernseifen, von welchen sie, wenn sie gut und sorgfältig gearbeitet werden, vielfach nicht anders als durch den Bruch unterschieden werden können, der sich bei Seifen auf kaltem Wege amorph, dagegen bei Feinkernseifen stets kristallinisch zeigt.

Ob man nun Talg und andere Fette und Öle mitverarbeitet oder nicht, die Herstellungsweise der kaltgerührten Seifen bleibt immer die gleiche; es treten da nur geringe Abweichungen in bezug auf die Temperatur der zu verseifenden Fette und die Menge der zur Verseifung nötigen Lauge ein. Hinsichtlich dieser beiden Punkte hat man immer zu berücksichtigen, daß Kokosöl unter den hier in Betracht kommenden Fetten und Ölen zu seiner vollständigen Verseifung der größten Laugenmenge bedarf. Nach diesem kommen Talg, Schmalz und Olivenöl, Fette, die im Verbrauch von Lauge ungefähr als gleich zu betrachten sind. Am wenigsten Lauge erfordert Rizinusöl. Der Verseifungswert beträgt bei Kokosöl etwa 250, bei Talg etwa 200, bei Schmalz etwa 195, bei Olivenöl etwa 190 und bei Rizinusöl etwa 180. — Daß man übrigens bei Verwendung von Olivenöl kein ordinäres Baumöl, sondern nur reines, frisches Speiseöl wählt, ist selbstverständlich. Alle zur kalten Verseifung gelangenden Fette sollen möglichst frisch und rein und vor allen Dingen nicht ranzig sein, jedenfalls aber nicht mehr als höchstens 3 % freie Fettsäure enthalten. — Betreffs des zweiten Punktes gilt als Norm, daß das Fett auf einem um so höheren Wärmegrade bei der Verarbeitung gehalten werden muß, je höher sein Schmelzpunkt liegt. So würde z. B. Talg, wenn man ihn allein verarbeiten wollte, auf einem Wärmegrade von 60—62° C gehalten werden müssen, während bei Mitverwendung von  $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{3}$  Kokosöl eine Temperatur von 40—42° C bzw. 32—35° C genügt.

Bei Kokosöl allein, sowie bei Mitverwendung von Schmalz, Rizinusöl und Olivenöl steigere man die Temperatur im Sommer nicht über  $28^{\circ}\text{C}$ , mitunter noch weniger, im Winter dagegen nicht über  $33^{\circ}\text{C}$ . Selbstverständlich nimmt man die ganze Arbeit im Winter am besten in einem geheizten Raume vor. Die oben angegebenen Wärmegrade bei Mitverwendung von Talg sind übrigens im Winter auch etwas zu erhöhen; doch wird eine höhere Temperatur als  $45^{\circ}\text{C}$  nie nötig werden.

Von den drei hauptsächlich im Handel vorkommenden Kokosölsorten, dem Cochinöl, dem Ceylonöl und dem Coprahöl, liefert das Cochinöl, wie bereits betont, die hellsten und zartesten Seifen. Es wird deshalb überall da zur Verwendung kommen müssen, wo hohe Anforderungen in bezug auf weiße Farbe, Haltbarkeit und möglichst Geruchlosigkeit an die Seife gestellt werden. Da es jedoch wegen seiner besseren Eigenschaften immer teurer ist als die anderen Sorten, so bedient man sich dieser letzteren in allen den Fällen, wo die billigeren Preise für die fertige Ware die Verarbeitung des ersteren ausschließen, und gefärbte und weniger fein parfümierte Seifen hergestellt werden sollen, wo also weiße Farbe und Geruchlosigkeit weniger in Betracht kommen. Es ist indessen selbstverständlich, daß auch gefärbte Seifen von Cochinöl schöner und zarter ausfallen, als solche aus den anderen beiden Ölen. Ferner ist zu bemerken, daß Cochinöl gewöhnlich frischer in den Handel kommt, als die anderen beiden Sorten und sich demzufolge auch langsamer und ordnungsmäßiger verseift; denn die freien Fettsäuren rufen die meisten Störungen bei der kalten Verseifung hervor, indem sie frühzeitiges Dickwerden der Seife veranlassen, so daß die ganze Masse schon vor dem Zugeben der letzten Lauge nicht mehr richtig mit der Rührkeule zu verarbeiten ist. An solchen freien Fettsäuren reich sind besonders die alten Ceylon- und Coprahöle, die zur Beseitigung dieses Übelstandes am besten mit starker Lauge vorher zu raffinieren sind, wie weiter unten eingehender besprochen werden soll. Wenn die betreffenden Öle jedoch schon zu alt sind, dann hilft auch dieses Radikalmittel nicht mehr, und es ist am besten, sie von der kalten Verseifung ganz auszuschließen.

Alle so oft beklagten Übelstände bei der kalten Verseifung, wie das Dick- und Grießigwerden, die Körnerbildung und teilweise auch die graue Farbe der Seifen, finden ihre Erklärung in dem mehr oder minder großen Gehalte der Öle an freien Fettsäuren. Teilweise lassen sich diese Übelstände allerdings bei der Verseifung durch eine möglichst niedrige Temperatur des Öles vermeiden, indem man je nach der Jahreszeit, auf  $23\text{--}25^{\circ}\text{C}$  herabgeht. Wenn dann auch die Masse im Anfang bei Zugabe der Lauge teilweise zu erstarren scheint, so daß sich kalte Brocken bilden, so darf man sich doch dadurch nicht irre machen lassen; denn nach zunehmender Erwärmung der Seife durch die Laugen lösen sich diese Brocken wieder, die Seife wird wieder glatt und allmählich dünner und kann nun wie gewöhnlich bis zum normalen Dickwerden gerührt werden. So behandelte Seifen zeichnen sich durch große Zartheit und weiße Farbe aus; doch muß man sich kräftiges und unausgesetztes Rühren nicht verdrießen lassen. Ist auch bei dieser Behandlung das

Dick- und Körnigwerden nicht zu vermeiden, oder werden hohe Anforderungen an weiße Farbe und Haltbarkeit der Seife gestellt, so ist das oben erwähnte Raffinieren mittels starker Laugen unerlässlich. Und ist man zum Raffinieren des Öles durch alle diese Umstände nicht gezwungen, so ist doch ein Auswaschen desselben mit Salzwasser, eine Läuterung, vor der Verarbeitung dringend geboten, um die Schmutz- und Schleimteile, die jedes Öl mechanisch gebunden enthält, daraus zu entfernen. Dabei verfährt man auf folgende Weise:

In einen Kessel, welcher zu zwei Dritteln mit dem zu läuternden Kokosöl angefüllt wird, bringt man soviel Salzwasser von 15—18° Bé, daß das geschmolzene Kokosöl soweit darüber steht, daß es mit dem Schöpfgefäß bequem abgeschöpft werden kann. Nun läßt man den Inhalt des Kessels zum Kochen kommen, das man wenigstens eine halbe Stunde lang anhält. Den sich während dieser Zeit an der Oberfläche immerwährend bildenden Schaum nimmt man mit dem Schaumlöffel ab. Steigt nur noch ein reiner, weißer Schaum in die Höhe, so kann man die Operation als beendet ansehen. Man unterbricht also das Feuern, deckt den Kessel recht warm zu und läßt das Öl während einiger Stunden oder noch besser über Nacht absetzen. Nach dieser Zeit hat sich aller Satz und Schmutz nach unten gezogen, und man kann das klare Öl zum weiteren Gebrauch abnehmen.

Arbeitet man mit Dampf durch eine offene Dampfschlange, so ist ein Einbringen von Wasser in den Kessel nicht erforderlich, da sich dasselbe durch den kondensierten Dampf von selbst bildet. Man hat nur nötig, das erforderliche Salz, etwa 3—4 kg auf 100 kg Öl, gleich mit zum Öle in den Kessel zu geben.

Das Raffinieren oder Bleichen des Öles mit Lauge geschieht in ähnlicher Weise. Man schmilzt zunächst das Kokosöl und bringt sodann das erforderliche Wasser in den Kessel. Nachdem man das Öl wieder zum Kochen gebracht hat, setzt man vorsichtig auf 100 kg desselben 3—5 kg Lauge von 38—40° Bé hinzu. Will man ein ganz hochfeines Öl erzielen oder ist das zu verarbeitende sehr alt und ranzig, so geht man mit dem Laugenzusatz noch weiter. Nachdem alles gehörig durchgesotten ist, so daß man die Lauge als vollständig verseift ansehen kann, fängt man an, mit trockenem Salz solange auszusalzen, bis ein grauschmutziger und schaumiger Kern von unten heraufstößt, der immer sofort, wie er sich zeigt, mit dem Schaumlöffel abgenommen werden muß. Ist er noch so flüssig, daß er durch den Schaumlöffel fließt, so ist noch mehr Salz nötig. Bei der ganzen Operation ist sehr schnelles Arbeiten erforderlich, da ein Übersteigen der Masse zu befürchten ist, sobald der Schaum die ganze Oberfläche des Öles bedeckt, so daß es nicht mehr klar durchstoßen kann. Zugeben von Wasser oder Lauge würde dann die Verbindung nur noch mehr befördern und das Übel verschlimmern. Man feuere deshalb in diesem Stadium nur schwach und Sorge dafür, daß sich der Schaum nicht ansammelt. Auch hier zeigt das Aufsteigen von reinem, weißem Schaum das Ende der Operation an. Der Kessel wird gut zugedeckt und das Öl im übrigen so behandelt, wie oben beim Läutern angegeben.



So behandeltes Öl sieht nach dem Absetzen nicht mehr klar, sondern milchig weiß und trübe aus. Sehr oft bildet sich auch beim Erkalten auf demselben eine dünne, leimige Haut, deren Entfernung nichts nützt, da sie sich stets von neuem wieder bildet. Übrigens tut diese Erscheinung der Güte des Öles keinen Eintrag. Es besitzt jetzt die Eigenschaft, sich sehr schwer und langsam zu verseifen, so daß z. B. 100 kg Öl oft einen halben Tag, zuweilen sogar noch längere Zeit zur vollständigen Verseifung gebrauchen; doch ist dies ein gutes Zeichen, da solche schwer verseifbaren Öle Seifen ergeben, die nach Farbe, Geruch und Haltbarkeit unübertrefflich sind.

Aus dem bisher Gesagten geht also hervor, daß man zur Verseifung auf kaltem Wege mit Vorteil nur die frischesten Kokosöle verwendet, da man so Verluste durch Raffinieren vermeidet und schöne, weiße und haltbare Seifen ohne zeitraubende Vorarbeiten erhält. Wenn möglich wähle man daher stets solche Öle, die neben hartem, ziemlich transparent weißem Bruch den geringsten Geruch nach alter, ranziger Butter zeigen. Schmierige Öle mit butterartigem, ranzigen Geruch und dabei oft noch grüner oder grauer Farbe können ohne weiteres als alte, viel freie Fettsäuren enthaltende bezeichnet werden und ergeben ohne vorheriges Raffinieren nie schöne und haltbare Seifen.

Wie oben schon kurz angedeutet, empfiehlt sich bei der Herstellung von Seifen besserer Qualität die Mitverwendung von etwas Talg, Schweineschmalz, Rizinusöl oder Olivenöl. Besonders geeignet sind die ersten beiden Fette, da sie die Seifen milder machen, ohne ihre Härte und ihren Griff zu beeinträchtigen. Sie können ohne Störung des Verseifungsprozesses bis zu 50 % dem Kokosöl zugesetzt werden; nur hat man dann nötig, das Laugenverhältnis etwas zu reduzieren, da diese beiden Fette wie gesagt, nicht so viel Lauge bedürfen, wie das Kokosöl allein.

Die Lauge zu den kaltgerührten Seifen wird am besten aus hochgrädigem, 128—130 %igem Ätznatron bereitet. Man nimmt zum Auflösen auf 100 kg Ätznatron 200 kg Wasser und erhält dann eine Ätzlauge von etwa 40° Bé, welche zweckmäßig in dicht geschlossenen Reservoirs oder Glasballons bis zum Gebrauch aufbewahrt und gewöhnlich 38° Bé stark verarbeitet wird. Verwendet man aber einmal 120—125 %iges Ätznatron, so muß man, wegen des geringeren Ätznatrongehaltes, eine Lauge von 40° Bé benutzen. Zur Verseifung von 1 k Kokosöl rechnet man  $\frac{1}{2}$  kg Ätznatronlauge von 38° bzw. 40° Bé. Solche Mischungen ergeben Seifen von sehr festem Schnitt; will man aber eine Seife mit zartem Griff haben, so werden kurz vor dem Gebrauch 1—2 kg destilliertes Wasser auf 30 kg Lauge zugesetzt oder an Stelle von Ätznatronlauge einige Kilogramm 38grädige Ätzkalilauge verwendet.

Zur vollständigen Verseifung von 50 kg Kokosöl sind 28,5—29 kg 38grädige Lauge erforderlich; in der Praxis werden indes meist nur 25—26 kg angewandt, da die durch Verseifung von 50 Teilen Kokosöl mit 28,5 Teilen Lauge erhaltene Seife so hart ist, daß beim späteren Schneiden und Pressen Schwierigkeiten entstehen; auch ist die auf solche



Weise hergestellte Seife nicht transparent und wegen ihrer großen Schärfe zum Waschen durchaus untauglich.

Die nach der üblichen Vorschrift erhaltene, ungefüllte Kokosseife ist weich, so daß der Fingernagel leicht eindringt, und läßt an den Schnittträndern das Licht durchscheinen. Diese Transparenz ist eine auffallende und nicht erklärte Folge ihrer Zusammensetzung und läßt sich nicht künstlich herstellen. Verseift man z. B. ein Gemisch von 45 Teilen Kokosöl und 5 Teilen Vaseline mit 25 Teilen Lauge, so erhält man eine Seife, die ebenfalls einen größeren Prozentsatz freie, fettartige Substanz enthält; diese Seife ist jedoch bei weitem nicht so transparent wie die ungefüllte Kokosseife<sup>1)</sup>.

Vor Beginn der Fabrikation müssen daher Lauge und Fett genau abgewogen werden, da bei einem Überschuß an Lauge die Seife sehr spröde und rauh und beim Waschen zu sehr angreifen würde, bei zu wenig Lauge dagegen infolge unvollständiger Verseifung des Öles eine schmierige, bald ranzig werdende Seife resultieren würde.

Das Einschmelzen des Kokosöles geschieht am besten in einem Doppelkessel. Ist die größere Menge Öl bei etwa 50° C geschmolzen, so hebt man den Kessel heraus oder schöpft das Öl in den Rührkessel. Die noch vorhandenen Stücke lösen sich dann noch, und das geschmolzene Öl hat schließlich eine Temperatur von 37—38° C. Höhere Temperaturen soll man beim Einschmelzen vermeiden, da sonst das Öl sich färbt. — In größeren Betrieben wird das Kokosöl meistens durch Dampf aus den Fässern geblasen, läuft dann am besten in verzinnte eiserne, mit Dampfschlange versehene Reservoirs und wird, wenn es genügend abgekühlt ist, in das Rührgefäß geseiht. Ist das Öl dabei einmal zu kalt geworden, so wird es durch Dampf wieder angewärmt.

Die sehr einfache Herstellung der Feinseifen auf kaltem Wege geschieht in folgender Weise: Man gießt zu dem im Rührkessel befindlichen, abgewogenen, 27—33° C warmen Öl, das man zuvor durch feine Leinwand oder ein feines Haarsieb gegossen hat, in dünnem Strahle unter beständigem Umrühren die bereit gestellte, ebenfalls genau abgewogene Lauge von 38—40° Bé. Nachdem Öl und Lauge vereinigt sind, setzt man das Rühren so lange fort, bis ein guter Verband zwischen beiden eingetreten ist. Die Masse ist dann dicker geworden und sieht recht gleichmäßig und durchscheinend aus, eine herausgenommene Probe läuft vom Rührholz leimig ab und legt sich beim Schwenken desselben in starken Fäden auf die Masse auf. Hat man zur Seife frisches Cochinkokosöl verwandt, so tritt dieser Zeitpunkt gewöhnlich erst nach mehrstündigem Rühren, bei Benutzung von Ceylonöl, Koprahöl und bei Mitverwendung von Talg, Schweinefett usw. aber bedeutend früher ein. Zeigt die Seifenmasse vorstehende Merkmale, so wird das Parfüm recht gleichmäßig eingerührt und das Ganze in die mit Blech ausgeschlagene oder mit feiner feuchter Leinwand ausgelegte Form gegossen, die alsdann mit einem besonders gut passenden Holzdeckel, Tüchern usw.

---

<sup>1)</sup> Ubbelohde u. Goldschmidt, Handbuch der Chemie und Technologie der Fette, Bd. 3, S. 921.

bedeckt wird, damit sie in Hitze kommt. Nach einigen Stunden tritt infolge des Verseifungsprozesses eine Temperaturerhöhung auf etwa  $80^{\circ}\text{C}$  bei der vorher kalt in die Form gegossenen Seifenmasse ein, die, um das hierbei vorkommende Reißen bzw. Einspringen der Seifenmasse an der Oberfläche zu verhindern, am besten gleich nach dem Formen mit einem angefeuchteten Leinentuch zu bedecken ist.

**Überfettete Feinseifen auf kaltem Wege.** Seit einer Reihe von Jahren haben die aus Kokosöl mit größerem Prozentsatz Talg hergestellten Feinseifen auf kaltem Wege noch eine wesentliche Verbesserung dadurch erfahren, daß man sie durch Zusätze von 5—10 % *Adeps lanae* oder Lanolin „überfettet“. Diese überfetteten Feinseifen, die im Handel auch vielfach als Fettseifen vorkommen, sind nicht nur äußerst zart und geschmeidig, sondern üben auch eine sehr angenehme und wohltuende Wirkung beim Gebrauch auf die Haut aus und erhalten überdies gepreßt ein besonders glänzendes Aussehen, das man noch durch Polieren der Seife mit der trockenen Handfläche befördern kann. Da solche überfettete, qualitativ vorzügliche Feinseife leicht löslich und äußerst schaumkräftig ist, also schneller in Wirksamkeit tritt, als die hauptsächlich aus Talg hergestellte Feinkernseife, so wird sie dieser von vielen Konsumenten besserer Seife vorgezogen.

Die Fabrikationsweise ist die gleiche, wie bei der Kokosfeinseife vorstehend beschrieben, nur verfährt man hier insofern etwas abweichend, als man meistens das *Adeps lanae* in dem etwa  $50^{\circ}\text{C}$  warmen Fettansatz unter Rühren schmelzen läßt und dann bei etwa  $32^{\circ}\text{C}$  die Lauge einrührt; man kann aber auch das getrennt geschmolzene *Adeps lanae* dem etwa  $35^{\circ}\text{C}$  warmen Öl zurühren.

**Die Vermehrungsmittel für kaltgeführte Seifen.** Mit dem Worte „Füllen“ bezeichnet man, wie bereits eingangs betont, in der Seifenfabrikation die Kunst, durch mechanische Beifügung billigerer Stoffe, als es die Seife ist, diese selbst billiger zu gestalten, und zwar verwendet man auch zum Füllen der kaltgerührten Feinseifen all die Stoffe, die auch sonst für den gleichen Verwendungszweck in Betracht kommen, in erster Linie also Wasserglas, Salzwasser, Talkum und Füllungslauge.

Die Verwendung von Natronwasserglas zur Vermehrung der Feinseifen auf kaltem Wege erfolgte in einigen Seifenfabriken schon vor mehr als vierzig Jahren. Die durch Wasserglas vermehrten Seifen haben in erster Zeit ein schönes, transparentes Aussehen; sobald sie sich aber längere Zeit auf Lager befinden, trocknen sie sehr ein, werden äußerst fest und zeigen auf der Oberfläche eine harte Kruste. Diese hart gewordenen Seifen waschen und schäumen schwer und wirken auch durch die Härte und das durch das Wasserglas in die Seife gebrachte überschüssige Alkali ätzend und nachteilig auf die Haut.

Vor seiner Verwendung muß das Wasserglas mit starker Ätznatronlauge abgerichtet bzw. gesättigt werden, und zwar ist auf 5 kg Wasserglas von  $38^{\circ}\text{Bé}$  etwa 1 kg Ätznatronlauge von  $38^{\circ}\text{Bé}$  erforderlich, da durch Wasserglas vermehrte Seifen, denen die nötige Laugenkraft fehlt, sich in der Mitte des Blockes weich und schwammig zeigen. Ferner ist es ratsam, stark mit Wasserglas vermehrte Seifen nur in flache

Formen von 50—75 kg Inhalt zu gießen und diese, damit sich die Seife nicht zu stark erhitzt und in der Mitte Öl absetzt, unbedeckt zu lassen. Das angesetzte Kokosöl ist im Sommer bei 24—26° C, im Winter bei 28—30° C mit der erforderlichen Menge 38—40grädiger Lauge auf bekannte Weise durch Rühren zu verbinden. Nachdem guter Verband zwischen Öl und Lauge hergestellt ist, wird die Füllung in starkem Strahl unter beständigem Rühren zugesetzt. Um die so vermehrten Seifen etwas milder und zarter zu machen, fügt man mitunter auch eine kleine Menge Glyzerin (etwa 5 %) hinzu, das man gleich zum Öle gibt, oder benutzt auch in geringer Menge Pottaschelösung von 15—18° Bé als Zusatz. Will man die stark vermehrten Seifen pressen, so werden sie vorteilhaft vorher im Ofen bis zum Kittigsein erwärmt. Zum etwa erforderlichen Anfeuchten der Stanzen bedient man sich am besten des Vaselineöles oder mit Wasserglas verdünnten Glyzerins.

Weiter findet mehrfach eine sogenannte Wasserglaskomposition zu kaltbereiteten Feinseifen Verwendung, welche diese bedeutend haltbarer macht. Diese Wasserglaskomposition wird durch Zusammenmischen von 100 Teilen Natronwasserglas von 38° Bé, 14 Teilen Ätznatronlauge von 38° Bé, 4 Teilen Ätzkalilauge von 38° Bé und 12 Teilen Pottaschelösung von 35° Bé erhalten. Man kann von dieser Wasserglaskomposition 50—100 %, vom Fettansatz gerechnet, der bei etwa 28° C zusammengerührten Seifenmasse, nachdem man derselben zuvor noch 5—10 % Glyzerin zugesetzt hat, in obengenannter Weise einkrüken.

Salzwasser, 15—20° Bé stark, wird sehr wenig und dann gewöhnlich gemeinschaftlich mit Wasserglas zur Vermehrung der billigen Feinseifen verwandt. Die Seifen erhalten zwar durch diese Füllung ein sehr transparentes Ansehen, doch trocknen sie nach einigem Lagern sehr ein, werden unansehnlich und zeigen je nach der Temperatur, leicht weißlichen Ausschlag oder werden naß. Das Salzwasser wird nach dem Wasserglas der blanken, gut verbundenen Seife zugesetzt.

Ähnlich wie Salzwasser verhält sich auch Pottaschelösung; wenn sich auch bei ihrer Verwendung die Seifen schön transparent zeigen, so werden sie doch bei größerem Zusatz leicht weich, trocknen ein und pressen sich nicht gut, da sie vielfach in den Stanzen hängen bleiben. Zum Füllen werden 5—10 % 16grädige Pottaschelösung verwandt.

Vorteilhaft kann man aber gleichzeitig Wasserglas, Pottaschelösung und Salzwasser zum Füllen der Seifen verwenden, indem man in der Weise arbeitet, daß man 20 Teilen Kokosöl bei etwa 29° C 10,5 Teile Ätznatronlauge von 38° Bé zurührt, dann 4 Teile Wasserglas, gemischt mit ungefähr 1,5 Teilen Wasser, zukrückt, und schließlich, wenn sich die Masse dicker und gut verbunden zeigt, noch 8 Teile 28grädige Pottaschelösung und 8 Teile 20grädiges Salzwasser hinzugebt, ehe man parfümiert und formt.

Talkum findet entweder allein oder in Gemeinschaft mit Wasserglas zum Füllen der billigen Feinseifen Verwendung. Den Seifen läßt sich zwar 30—40 % Talkum zusetzen; doch ist der Prozentsatz gewöhnlich ein bedeutend niedrigerer. Die Anwendung des Talks erfolgt meistens

in der Weise, daß man ihn mit etwas Kokosöl anrührt und dann dem ganzen Ölsatz zukrückt. Wenn die mit Talk vermehrten Seifen auch die guten Eigenschaften haben, daß sie sehr fest sind, sich vorzüglich auf Lager halten, günstig auf die Haut wirken, auch genügend getrocknet beim Pressen viel Glanz entwickeln, so zeigen sie doch auch wieder ihre unangenehmen Seiten, da ihnen jede Transparenz abgeht, an deren Stelle ein stumpfes, trübes Aussehen tritt. Da aber der Konsument vielfach die Güte der Seife nach einem guten, transparenten Aussehen beurteilt, so lassen sich solche stark durch Talkum vermehrten Seifen mitunter sehr schwer verkaufen. Aus diesem Grunde wird in vielen Fabriken auch so verfahren, daß man die Seifen mit Wasserglas und einem geringen Zusatz von Talk und Pottaschelösung oder Füllungslauge vermehrt; die Seifen werden bei passender Mischung dann etwas mehr transparent und halten sich ziemlich gut auf Lager. Ein Ansatz für so vermehrte Seifen würde etwa sein: 50 Teile Kokosöl, 5 Teile Talk, 25 Teile Ätznatronlauge von 38° Bé, 20 Teile Füllungslauge, 10 Teile Natronwasserglas und 3 Teile Ätzkalilauge von 38° Bé.

Zu beachten ist jedoch, daß man Talkum am besten nur zu gefärbten Seifen verwendet, da die weißen dadurch ein mehr graues Ansehen erhalten. Durch einen Zusatz von Talk wird das spezifische Gewicht der Seifen bedeutend erhöht.

Auch die sogenannte Füllungslauge erfreut sich seit langem besonders starker Verwendung zu kaltbereiteten Feinseifen. Es existieren verschiedene Zusammensetzungen der Art, und nachstehend sollen drei vorteilhafte angeführt werden:

Füllungslauge I für Glyzerin- und Kokosseifen: Man läßt in 100 kg Wasser 29 kg Zucker<sup>1)</sup>, 14 kg Pottasche und 12,5 kg Salz etwa 5 Minuten sieden, schäumt ab, wenn alles aufgelöst ist, und läßt zum Absetzen stehen. Die Füllungslauge ist wasserhell und hat etwa 29° Bé.

Füllungslauge II: 100 kg Wasser, 25 kg Zucker<sup>1)</sup>, 12,5 kg Pottasche und 12,5 kg Chlorkalium werden wie vorstehend behandelt. Die Füllungslauge zeigt etwa 26° Bé.

Füllungslauge III: 6,5 kg Pottasche, 4,5 kg Salz und 4 kg Kristallsoda werden in 62 kg kochend heißem Wasser gelöst.

Zeigt sich die Seifenmasse blank und legt auf, so setzt man die Füllungslauge unter Rühren hinzu und gießt die Seife dann in die Form, die unbedeckt bleibt. Gibt man die Füllungslauge zu früh in die Masse, so zeigt sich diese zerrissen, und das Rührgefäß muß dann zugedeckt werden, damit sie sich wieder zusammenzieht.

Durch solche Füllungslauge, die sehr hell und klar ist, erzielt man übrigens recht transparente 2- und 2,5fache Seifen, die mit der Zeit allerdings auch etwas eintrocknen, im übrigen aber preßfähig und, wenn sie nicht zu lange der Kälte ausgesetzt werden, auch gut haltbar sind.

---

<sup>1)</sup> Vgl. Fußnote S. 308.

Zu beachten ist jedoch, daß durch einen größeren Zusatz an Füllungs-lauge immer viel Feuchtigkeit in die Seife kommt. Um die Seife daher nicht zu schwach und weich werden zu lassen, muß man, außer der zum Fettansatz erforderlichen Lauge, noch etwas Lauge mehr zur Abrichtung und Kürzung verwenden. Auf 100 kg Zuckerfüllung wären etwa 4 kg Natronlauge von 38° Bé in Rechnung zu setzen.

Schließlich sei hier noch erwähnt, daß man seit einiger Zeit den kaltgerührten Feinseifen auch etwa 1 % Glyzerin und etwa 5 % Kaseinlösung zusetzt, um sie beim Gebrauch angenehmer erscheinen zu lassen.

Die Kaseinlösung wird hergestellt, indem man 10 Teile pulv. Kasein mit etwa 30 Teilen kaltem Wasser aufschlemmt, dann etwa 1 Teil pulv. Borax zusetzt und das ganze durchkochen läßt. Nach dem Erkalten wird diese Lösung der gut verbundenen Seifenmasse eingekrückt.

**Die Verwertung der Abfälle.** In rationell geleiteten Betrieben ist die Verwertung der Abfälle von kaltgerührten Seifen durchaus notwendig. Mitunter geschieht dies mit Vorteil, indem man die frischen Abfälle den gleichfarbigen Seifen, bevor sie in die Form gegossen werden, zusetzt. Vorteilhaft ist ferner das Verarbeiten der in Würfel zerschnittenen Abfälle zu Mosaikseifen, sowie auch die Verwendung der genügend trockenen Abfälle zu pilierten Feinseifen. Eine weitere Verwertung der Abfälle wird durch Verschmelzen bewirkt, das auf verschiedene Weise erfolgen kann.

1. Man löst 50 kg Abfälle in etwa 18—20 kg reinem Wasser, läßt dann einige Zeit langsam sieden und richtet die Seife mit 25grädiger Lauge auf leichten Stich ab. Nachdem der vorhandene Schaum versotten, wird die ziemlich flüssige Seife durch ein Sieb gegeben, gefärbt, parfümiert und in die Form zum Erkalten gegeben.

2. Man bringt 19,5 kg Talg, 10,5 kg Harz, etwa 225—230 kg Abfälle und 4,5 kg 15grädige Pottaschelösung in den Kessel, schöpft, wenn alles unter öfterem Umrühren bei langsamem Feuer gut geschmolzen ist, durch ein Drahtsieb in ein passendes Holz- oder Blechgefäß und hält auf diese Weise etwa ungelöste Seifenteile zurück. In dem geleerten Kessel werden in etwa 14 kg 38grädige Ätznatronlauge 3 kg Kristallsoda gegeben, gelöst und hierzu die durchgeseiebte Seifenlösung, Farblösung und Parfüm gerührt.

3. In 50 kg einer kochend heißen, aus gleichen Teilen Pottasche Chlorkalium und Salz hergestellten 15grädigen Lösung werden allmählich 100 kg Kokosseifenabfälle so gelöst, daß eine dicke Leimkernseife entsteht, die mit Kristallsoda oder in der kalten Jahreszeit mit starkem Salzwasser noch etwas gehärtet werden kann.

4. 100 kg Talg, 160 kg Kokosseifenabfälle, 55 kg Ätznatronlauge von 34° Bé, etwa 13 kg Pottaschelösung von 25° Bé, etwa 7 kg kochendes Wasser und 100—130 g heißwasserlösliche, dunklere Farbe werden zusammen verarbeitet.

Der Talg wird im Kessel über freiem Feuer geschmolzen und auf etwa 86° C erhitzt, damit die Abfälle bei schwachem Feuer unter Krücken darin zergehen können. Wenn die Masse etwa 90° C heiß ist, sind gewöhnlich auch alle Abfälle zergangen, so daß das Ganze nunmehr



durch ein Sieb in einen schon inzwischen stark angewärmten Doppelkessel gegeben werden kann. Nun werden die 55 kg Lauge zugerührt, und die Masse gekrückt, bis sie anfänglich klumpig, schließlich wieder dünn geworden ist. In diesem Stadium muß die Seife gleich gefärbt werden, da sie bei 85—90° C wieder dick wird und stark auflegt, so daß sie sogleich geformt werden kann.

Rühren die Abfälle von ungefüllten Seifen her, so gibt man die 25grädige Pottaschelösung schon beim Schmelzen der Abfälle in den Kessel; bei Verwendung von gefüllten Kokosseifenabfällen setzt man die Pottaschelösung aber erst nach dem Einrühren der Ätznatronlauge im Doppelkessel zu.

Verwendet man Abfälle aus nur mit Zuckerlösung usw. gefüllten Seifen, so ist zum Schluß ein etwas verändertes Verfahren nötig, da sich die Seifenmasse im Doppelkessel zwar nach Zugabe der Ätznatronlauge und einigem Rühren auch dünn zeigt, aber schnell lang und zähe wird. Die nun zugekrückte Pottaschelösung hilft zwar etwas, aber nicht genügend, und man muß deshalb 4—5 kg 24grädige Salzlösung hinzugeben, wonach die Seife sofort kurz und schön rippig wird.

5. In einem Kessel werden 10 kg 38grädige Ätznatronlauge kochend heiß gemacht und darin unter Rühren 60—80 kg gut zerkleinerte Kokosseifenabfälle zum Zergehen gebracht. Nunmehr krückt man der Seifenlösung 20 kg geschmolzenes Kokosöl und Talg zu und stellt guten Verband her. Man kann auch umgekehrt arbeiten, indem man im heißen Öl die Kokosseifenabfälle gut löst und dann in feinem Strahl unter Rühren die entsprechende 38grädige Ätznatronlauge hinzugibt.

6. Die rationellste und in größeren Betrieben meist ausgeführte Verwendungsweise für Kokosseifenabfälle ist die durch Pilieren. Man muß bei diesem Verfahren aber natürlich die Kokosseifenabfälle ebenso trocknen, wie es bei Kerngrundseifen geschieht, damit man nach dem Pilieren keine schmierigen, weichen Riegel aus der Seifenstrangpresse erhält; allerdings darf man das Austrocknen auch nicht übertreiben, da sich sonst die aus der Piliemaschine kommende Seife zusammenhanglos und bröcklig zeigt. Weiter ist ein Zusatz von etwa 8 % Kartoffelmehl zu den angetrockneten Abfällen, die piliert werden, von Vorteil, weil die so erhaltene Seife im Gebrauche viel angenehmer und milder ist, als es sonst gewöhnlich bei den kaltgerührten, nicht völlig neutralen Feinseifen der Fall ist. Naturgemäß verwaschen sich derartig pilierte Seifen auch äußerst sparsam, weil sie durch das Austrocknen viel Feuchtigkeit (etwa 12 %) verloren haben.

Wenn man die Feinseifenabfälle vor dem Pilieren nach Farben sortiert hat, so ist ein Nachfärben der Seife nicht mehr erforderlich; ferner ist oft nur ein geringes Nachparfümieren notwendig, da die Abfälle in der Regel noch Wohlgeruch besitzen.

### Vorschriften für Feinseifen auf kaltem Wege.

Die Fettansätze der nachstehend gegebenen Vorschriften können in beliebiger Weise gewechselt oder verändert werden.



**Achatseife.**

50 kg Kokosöl,  
 25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
 1 „ Glyzerin,  
 15 g Kardinalrot, in  
 600 „ kochendem Wasser gelöst,  
 160 „ Lavendelöl,  
 136 „ Terpeneol,  
 120 „ Bergamottöl,  
 24 „ Eugenol.

**Adlerseife, braun.**

50 kg Kokosöl,  
 25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
 20 g Brillantbraun,  
 225 „ Cassiaöl,  
 115 „ Perubalsam,  
 110 „ Nelkenöl.

**Adlerseife, gelb.**

50 kg Kokosöl,  
 25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
 14 g Uranin-Hellgelb, in  
 600 „ kochendem Wasser gelöst,  
 150 „ Cassiaöl,  
 105 „ Kümmelöl,  
 105 „ Lavendelöl.

**Adlerseife, weiß.**

50 kg Kokosöl,  
 25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
 2 „ Pottaschelösung von 16° Bé,  
 110 g Gingergrasöl,  
 80 „ Kümmelöl,  
 80 „ Lavendelöl,  
 80 „ Thymen.

**Adlerseife, rot.**

50 kg Kokosöl,  
 25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
 15 g Kardinalrot, in  
 600 „ kochendem Wasser gelöst,  
 310 „ Cassiaöl,  
 100 „ Anisöl,  
 100 „ Mirbanöl.

**Adlerseife, orange.**

50 kg Kokosöl,  
 25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
 15 g Uranin-Orange, in  
 600 „ kochendem Wasser gelöst,  
 175 „ Cassiaöl,  
 175 „ Zitronellöl.

**Akazienseife.**

48 kg Kokosöl,  
 2 „ Talg,  
 2 „ Adeps lanae,  
 25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
 15 g Laubgrün M.,  
 4 „ Uranin-Hellgelb,  
 2 „ Cumarin,  
 4 „ Vanillin,  
 10 „ Aubépine,  
 12 „ Nerolin IIa (Yara-Yara),  
 152 „ Eugenol,  
 220 „ Petitgrainöl.

**Alpenblumenseife.**

25 kg Kokosöl,  
 12,5 „ Talg,  
 12,5 „ Schweinefett,  
 25 „ Natronlauge von 37° Bé,  
 150 g Brillant-Seifengrün, in heißem  
 Öl anzureiben,  
 100 „ Zitronenöl,  
 75 „ Lavendelöl,  
 75 „ Pfefferminzöl,  
 60 „ Salbeiöl,  
 60 „ Rosmarinöl,  
 30 „ Zimtöl.

**Alpenbukettseife.**

25 kg Kokosöl,  
 25 „ Talg,  
 25 „ Natronlauge von 37° Bé,  
 16 g Laubgrün, wasserlöslich,  
 100 „ Zitronenöl,  
 80 „ Lavendelöl,  
 80 „ Pfefferminzöl,  
 80 „ Salbeiöl,  
 60 „ Rosmarinöl,  
 40 „ Quendelöl.

**Benzoëseife.**

25 kg Kokosöl,  
 25 „ Talg,  
 25 „ Natronlauge von 37° Bé,  
 20 g Brillantbraun,  
 1000 „ Benzoë, im Fett gelöst,  
 100 „ Nelkenöl,  
 50 „ Perubalsam,  
 20 „ Cassiaöl.

**Bergamottseife.**

25 kg Kokosöl,  
 25 „ Talg,  
 25 „ Natronlauge von 37° Bé,  
 150 g Brillant-Seifengrün, in heißem  
 Öl anzureiben,  
 500 „ Glyzerin,  
 330 „ Bergamottöl,  
 60 „ Geraniumöl,  
 10 „ Moschustinktur.

**Bimsteinseife.**

**I.**

50 kg Prima Ceylon-Kokosöl,  
26 „ Natronlauge von 37° Bé,  
1 „ Glyzerin,  
20 „ Bimsteinpulver,  
2 „ Wasser,  
80 g Frankfurter Schwarz und  
24 „ f. Ultramarinblau, in heißem Öl  
angerieben,  
120 „ Terpeneol,  
120 „ Safrol,  
100 „ Lavendelöl,  
55 „ Cassiaöl.

Farbe und Bimstein werden dem  
heißen Öl zugesetzt.

**II.**

200 g Cassiaöl,  
100 „ Rosmarinöl,  
60 „ Safrol,  
10 „ Nelkenöl.

**Bittermandelseife.**

**I.**

47 kg Cochin-Kokosöl,  
3 „ Rizinusöl,  
25 „ Natronlauge von 37° Bé,  
300 g künstl. Bittermandelöl,  
60 „ Bergamottöl.

**II.**

50 kg Cochin-Kokosöl,  
25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
1,5 „ Wasser,  
300 g künstl. Bittermandelöl,  
80 „ Lavendelöl.

**Blumenseife.**

**I.**

25 kg Kokosöl,  
12,5 „ Talg,  
12,5 „ Schweinefett,  
25 „ Natronlauge von 37° Bé,  
18 g Orient-Rosenrot,  
120 „ Geraniumöl,  
100 „ Bergamottöl,  
60 „ Zitronenöl,  
30 „ Rosenholzöl,  
15 „ Nelkenöl,  
15 „ Cassiaöl,  
15 „ Moschustinktur.

**II.**

2 g Sultanagelb und  
2 „ Brillantbraun, in  
200 „ kochendem Wasser gelöst,  
220 „ Bergamottöl,  
40 „ Zedernholzöl,  
20 „ Petitgrainöl,  
16 „ Lavendelöl,  
8 „ Nelkenöl,  
8 „ Cassiaöl,  
20 „ Moschustinktur.

**Bukettseife.**

25 kg Kokosöl,  
25 „ Talg,  
25 „ Natronlauge von 37° Bé,  
25 g Windsorbraun,  
185 „ Bergamottöl,  
50 „ Sassafrasöl,  
50 „ Nelkenöl,  
50 „ Thymen,  
25 „ Aurantöl<sup>1)</sup>,  
20 „ Moschustinktur.

**II.**

150 g Gingergrasöl,  
90 „ Lavendelöl,  
90 „ Palmarosaöl,  
45 „ künstl. Bittermandelöl,  
20 „ Moschustinktur.

**Ceresseife.**

43 kg Kokosöl,  
7 „ vegetabl. Talg,  
7 „ Adeps lanae,  
25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
10 g Sultanagelb,  
300 „ Terpeneol,  
100 „ Lavendelöl,  
50 „ Bergamottöl,  
50 „ Cumarin,  
20 „ Moschustinktur.

**Chinaseife.**

25 kg Kokosöl.  
25 „ Talg,  
25 „ Natronlauge von 37° Bé,  
20 g Purpurrot,  
160 „ Bergamottöl,  
100 „ Lavendelöl,  
100 „ Zedernholzöl,  
80 „ Palmarosaöl,  
60 „ Zitronenöl,  
30 „ Moschustinktur.

<sup>1)</sup> Franz Fritzsche & Co., Hamburg, Orangeblütenduft.

## Goldcream-Seife.

45 kg Kokosöl,  
 5 „ Talg,  
 1,5 „ Ceresin,  
 3 „ Adeps lanae,  
 25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
 6 g Sultanagelb,  
 300 „ Palmarosaöl,  
 60 „ Zedernholzöl,  
 60 „ Lemongrasöl,  
 40 „ Nelkenöl,  
 40 „ Sandelholzöl,  
 25 „ Moschustinotur.

## Eau de Cologne-Seife.

## I.

25 kg Kokosöl,  
 12,5 „ Talg,  
 12,5 „ Schweinefett,  
 25 „ Natronlauge von 37° Bé,  
 300 g Bergamottöl,  
 100 „ Zitronenöl,  
 25 „ Neroliöl,  
 6 „ Rosmarinöl,  
 6 „ Lavendelöl,  
 25 „ Moschustinktur.

## II.

10 g Sultanagelb,  
 135 „ Zitronenöl,  
 90 „ Bergamottöl,  
 90 „ Portugalöl,  
 67 „ Lavendelöl,  
 23 „ Rosmarinöl,  
 15 „ Moschustinktur,

## Eibisch-Seife.

## I.

25 kg Kokosöl,  
 25 „ Talg,  
 25 g Natronlauge von 37° Bé,  
 16 „ Uranin-Hellgelb,  
 165 „ Lavendelöl,  
 68 „ Zitronenöl,  
 50 „ Kümmelöl,  
 33 „ Rosmarinöl,  
 33 „ Pfefferminzöl,  
 33 „ Thymen.

## II.

20 g Kardinalrot,  
 250 „ Lavendelöl,  
 50 „ Zitronenöl,  
 53 „ Petitgrainöl,  
 25 „ Verbenaöl,  
 6 „ Pfefferminzöl.

## Erdbeerseife.

48 kg Kokosöl,  
 2 „ Talg,  
 25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
 18 g Kardinalrot,  
 200 „ Erdbeeräther,  
 100 „ Palmarosaöl,  
 100 „ Terpeneol,  
 60 „ Fenchelöl.

## Eukalyptus-Seife.

25 kg Kokosöl,  
 25 „ Talg,  
 1 „ Adeps lanae,  
 25 „ Natronlauge von 37° Bé,  
 8 g Sultanagelb,  
 275 „ Eukalyptusöl,  
 55 „ Terpeneol,  
 55 „ Geraniumöl,  
 22 „ Isoeugenol.

## Familienseife, braun.

20 g Brillantbraun,  
 210 „ Zitronellöl,  
 70 „ Lemongrasöl,  
 70 „ Cassiaöl.

## Familienseife, gelb.

18 g Sultanagelb,  
 138 „ Cassiaöl,  
 94 „ Kümmelöl,  
 94 „ Lavendelöl.

## Familienseife, orange.

18 g Uranin-Orange,  
 165 „ Safrol,  
 83 „ Zitronellöl,  
 50 „ Cassiaöl,  
 33 „ Fenchelöl,

## Familienseife, rosa.

46 kg Kokosöl,  
 4 „ Talg,  
 3 „ Adeps lanae,  
 25 „ Natronlauge von 37° Bé,  
 16 g Orient-Rosenrot,  
 165 „ Lavendelöl,  
 132 „ Lemongrasöl,  
 67 „ Zitronellöl.

## Familienseife, rot.

18 g Kardinalrot,  
 140 „ Safrol,  
 70 „ Thymen,  
 70 „ Zedernholzöl,  
 70 „ Kümmelöl.

**Familienseife, weiß.**

165 g Lavendelöl,  
100 „ künstl. Bittermandelöl,  
65 „ Kümmelöl.

**Feinseife, überfettet.**

50 kg Kokosöl,  
2,5 „ Adeps lanae,  
25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
220 g Gingergrasöl,  
40 „ Terpeneol,  
40 „ Bergamottöl,  
30 „ Nelkenöl,  
10 „ Patchouliöl.

**Feinseife, überfettet, braun.**

50 kg Kokosöl,  
2,5 „ Adeps lanae,  
25 „ Natronlauge von 3° Bé,  
15 g Brillantbraun,  
5 „ Sultanagelb,  
165 „ Cassiaöl,  
160 „ Bergamottöl,  
80 „ Zitronenöl,  
80 „ Safrol.

**Feinseife, gefüllt, braun.**

50 kg Kokosöl,  
15 „ Talkum,  
26 „ Natronlauge von 38° Bé,  
25 g Brillantbraun,  
180 „ Safrol,  
120 „ Zitronellöl,  
50 „ Cassiaöl,  
50 „ Fenchelöl.

**Feinseife, gefüllt, rot.**

50 kg Kokosöl,  
25 „ Talk,  
25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
25 „ Füllungslauge,  
10 „ Wasserglas von 38° Bé, ge-  
mischt mit  
3 „ Ätzkalilauge von 38° Bé,  
20 g Kardinalrot,  
300 „ Zitronellöl,  
150 „ Bergamottöl,  
150 „ Lemongrasöl.

**Feinseife, überfettet, rot.**

50 kg Kokosöl,  
2,5 „ Adeps lanae,  
25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
16 g Orien-Rosenrot,  
220 „ Terpeneol,  
90 „ Benzylazetat,  
20 „ Geraniumöl,  
3 „ künstl. Moschus.

**Feinseife, transparent.**

25 kg Kokosöl,  
2,5 „ Rizinusöl,  
13,5 „ Natronlauge von 38° Bé,  
2 „ Pottaschlösung von 20° Bé,  
1,5 „ Chlorkalium von 15° Bé,  
180 g Pfefferminzöl,  
125 „ Zitronellöl.

**Feinseife, gefüllt, gelb.**

50 kg Kokosöl,  
25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
8 „ Füllungslauge I oder II,  
8 „ Wasserglas von 38° Bé, ge-  
mischt mit  
2 „ Ätzkalilauge von 38° Bé,  
16 g Sultanagelb,  
150 „ Safrol,  
150 „ Zitronellöl,  
150 „ Cassiaöl.

**Feinseife, gefüllt, cremefarbig.**

50 kg Kokosöl,  
26 „ Natronlauge von 38° Bé,  
10 „ Natronwasserglas von 38° Bé,  
gemischt mit  
3 „ Wasser,  
20 „ Pottaschlösung von 28° Bé,  
20 „ Salzlösung von 21° Bé,  
6 g Sultanagelb,  
180 „ Safrol,  
180 „ Zitronellöl,  
90 „ Kümmelöl,  
90 „ Fenchelöl.

**Feinseife, überfettet, gelblich.**

42 kg Kokosöl,  
8 „ Talg,  
1,5 „ Ceresin,  
2 „ Adeps lanae,  
25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
5 g Sultanagelb,  
180 „ Lemongrasöl,  
90 „ Lavendelöl,  
90 „ Cassiaöl,  
90 „ Zitronellöl,  
10 „ Moschustinktur.

**Feinseife, überfettet, grün.**

50 kg Kokosöl,  
2,5 „ Adeps lanae,  
25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
13 g Laubgrün M.,  
3 „ Uranin-Hellgelb,  
150 „ Bergamottöl,  
150 „ Zitronellöl,  
110 „ Patchouliöl,  
30 „ künstl. Bittermandelöl.

**Feinseife gefüllt,**

50 kg Kokosöl,  
 26½ „ Natronlauge von 38° Bé,  
 30 „ Füllungsauge,  
 150 g Zitronellöl,  
 150 „ Gingergrasöl,  
 150 „ Lavendelöl.

**Fenchelseife.**

50 kg Kokosöl,  
 27½ „ Natronlauge von 36° Bé,  
 15 g Laubgrün M.,  
 4 „ Uranin-Hellgelb,  
 216 „ Fenchelöl,  
 120 „ Kümmelöl.

**Fichtennadelseife.**

50 kg Kokosöl,  
 26½ „ Natronlauge von 36° Bé,  
 20 g Brillantbraun,  
 280 „ Fichtennadelöl,  
 40 „ Wacholderöl,  
 20 „ Lavendelöl,  
 20 „ Thymen.

**Fliederseife, weiß.**

48 kg Kokosöl,  
 2 „ Talg,  
 1 „ Glyzerin,  
 25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
 400 g Terpeneol,  
 20 „ Hyazinthin.

**Fliederseife, blau.**

16 g wasserlösliches Fliederviolett,  
 250 „ Terpeneol,  
 100 „ Canangaöl,  
 50 „ Palmarosaöl.

**Floraseife.****I.**

25 kg Kokosöl,  
 25 „ Talg,  
 25 „ Natronlauge von 37° Bé,  
 2 g Pottaschlösung von 16° Bé,  
 8 „ Laubgrün,  
 3 „ Uranin-Hellgelb,  
 165 „ Lavendelöl,  
 165 „ Cassiaöl,  
 55 „ Geraniumöl,  
 15 „ Moschustinktur.

**II.**

15 g Laubgrün,  
 100 „ süßes Pomeranzenöl,  
 100 „ Sassafrasöl,  
 83 „ Nelkenöl,  
 53 „ Krauseminzöl,  
 50 „ Eukalyptusöl,  
 15 „ Moschustinktur.

**Fragarol-Seife.**

25 kg Kokosöl,  
 25 „ Talg,  
 25 „ Natronlauge von 37° Bé,  
 1 „ Glyzerin,  
 6 g Laubgrün M.,  
 2 „ Uranin-Hochgelb,  
 80 „ Terpeneol,  
 80 „ Amylazetat,  
 32 „ Yara-Yara,  
 160 „ Geraniumöl, afrik.,  
 80 „ Nelkenöl.

**Glyzerinfettseife.****I.**

25 kg Kokosöl,  
 12½ „ Talg,  
 12½ „ Schweinefett,  
 25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
 5 „ Glyzerin von 24° Bé,  
 190 g Bergamottöl,  
 105 „ Portugalöl,  
 45 „ künstl. Bittermandelöl,  
 7 „ Vetiveröl.

**II.**

25 kg Kokosöl,  
 12½ „ Talg,  
 12½ „ Olivenöl,  
 25 „ Natronlauge von 37° Bé,  
 12 g Uranin-Hellgelb,  
 200 „ Cassiaöl,  
 160 „ Lemongrasöl,  
 40 „ Lavendelöl.

**Heliotropseife.**

15 g Brillantbraun,  
 5 „ Sultanagelb,  
 135 „ Perubalsam,  
 75 „ Nelkenöl,  
 67 „ Bergamottöl,  
 55 „ Palmarosaöl,  
 40 „ Lavendelöl,  
 20 „ Moschustinktur.

**Heuduftseife.**

25 kg Kokosöl,  
 25 „ Talg,  
 1 „ Adeps lanae,  
 25 „ Natronlauge von 37° Bé,  
 10 g Laubgrün M.,  
 3 „ Uranin-Hochgelb,  
 150 „ Bergamottöl,  
 125 „ Lavendelöl,  
 50 „ Thymen,  
 50 „ Cumarin, in Sprit gelöst,  
 25 „ Moschustinktur.

**Honigseife.**

**I.**

50 kg Kokosöl,  
25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
1 „ Wasser,  
18 g Uranin-Orange,  
300 „ Zitronellöl,  
56 „ Lemongrasöl,  
20 „ Pfefferminzöl.

**II.**

18 g Uranin-Orange,  
330 „ Zitronellöl,  
120 „ Limonen.

**Hyazinthenseife.**

**I.**

25 kg Kokosöl,  
25 „ Talg,  
25 „ Natronlauge von 37° Bé,  
180 g Lavendelblau, in Öl angerieben,  
225 „ Zimtöl,  
225 „ Storaxessenz,  
55 „ künst. Bittermandelöl.

**II.**

300 g Hyazinthenblütenöl,  
20 „ Moschustinktur.

**Kamillenseife.**

25 kg Kokosöl,  
12½ „ Talg,  
12½ „ Schweinefett,  
1½ „ Adeps lanae,  
23 „ Natronlauge von 38° Bé,  
2 „ Ätzkalilauge von 38° Bé,  
10 g Sultanagelb,  
220 „ Bergamottöl,  
110 „ Canangaöl,  
55 „ Geraniumöl,  
55 „ Kamillenölziträt<sup>1)</sup>,  
28 „ Kümmelöl,  
25 „ Lavendelöl,  
75 „ Moschustinktur.

**Königsseife.**

45 kg Kokosöl,  
5 „ Talg,  
1 „ Ceresin,  
2 „ Adeps lanae,  
25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
12 g Orient-Rosenrot,  
180 „ Palmarosaöl,  
75 „ Cassiaöl,  
75 „ Fenchelöl,  
75 „ Nelkenöl,  
38 „ künstl. Bittermandelöl,  
20 „ Moschustinktur.

**Konkurrenz-Seife.**

170 g Bergamottöl,  
125 „ Linaloeöl,  
60 „ Palmarosaöl,  
60 „ Zedernholzöl,  
25 „ Cassiaöl,  
20 „ Moschustinktur,  
2 „ Heliotropin,  
1½ „ Cumarin.

**Kräuterseife.**

25 kg Kokosöl,  
12½ „ Talg,  
12½ „ Schweinefett,  
25 „ Natronlauge von 37° Bé,  
½ „ Glyzerin,  
15 g Laubgrün M.,  
3 „ Uranin-Hellgelb,  
200 „ Kalmusöl,  
200 „ Pfefferminzöl.

**Kronenseife.**

**I.**

50 kg Kokosöl,  
25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
1½ „ Wasser,  
16 g Brillantrosa,  
150 „ Palmarosaöl,  
150 „ Lavendelöl,  
151 „ Zitronellöl.

**II.**

16 g Uranin-Hellgelb,  
150 „ Safrol,  
150 „ Zitronellöl,  
150 „ Cassiaöl.

**III.**

20 g Brillantbraun,  
300 „ Zitronellöl,  
100 „ Kümmelöl,  
20 „ Moschustinktur.

**Lanolinseife.**

**I.**

40 kg Kokosöl,  
10 „ Talg,  
3 „ Lanolin,  
25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
20 g Brillantrosa,  
330 „ Bergamottöl,  
42 „ Zimtöl,  
33 „ Nelkenöl,  
25 „ Lavendelöl,  
8 „ Nerolin, in Sprit gelöst.

<sup>1)</sup> Oleum Chamomillae citratum wird durch Destillation von 1000 Tln. trockner Kamillen, die mit 2 Tln. Zitronenöl (oder aus 6000 Tln. frischer Kamillen mit 3 Tln. Zitronenöl) und der genügenden Menge Wasser übergossen sind, dargestellt.



## II.

- 16 g Orient-Rosenrot,  
 300 „ Linaloeöl,  
 90 „ Zitronenöl,  
 90 „ Lavendelöl,  
 20 „ Moschustinktur.

## Lanolin-Goldcream-Seife.

## I.

- 25 kg Kokosöl,  
 25 „ Talg,  
 1 „ Ceresin,  
 2 „ Lanolin,  
 25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
 6 g Sultanagelb,  
 126 „ Geraniumöl,  
 100 „ Linaloeöl,  
 100 „ Nelkenöl,  
 102 „ Bergamottöl,  
 50 „ Lavendelöl,  
 35 „ Eukalyptusöl.

## II.

- 150 g Bergamottöl,  
 150 „ Linaloeöl,  
 120 „ Nelkenöl,  
 120 „ Geraniumöl,  
 15 „ Aurantiol<sup>1)</sup>.

## Lilienmilchseife.

- 45 kg Kokosöl,  
 5 „ f. Talg,  
 1 „ Ceresin,  
 1 „ Adeps lanae,  
 25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
 180 g Geraniumöl,  
 90 „ Bergamottöl,  
 45 „ Petitgrainöl,  
 45 „ Zitronenöl,  
 45 „ Lavendelöl,  
 23 „ Nelkenöl,  
 14 „ Bittermandelöl,  
 9 „ Patchouliöl.

## Lindenblütenseife.

- 45 kg Kokosöl,  
 5 „ Talg,  
 3 „ Adeps lanae,  
 25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
 6 g Sultanagelb,  
 225 „ Zitronenöl,  
 113 „ Gingergrasöl,  
 45 „ Lavendelöl,  
 45 „ Fenchelöl,  
 22 „ Anisöl,  
 23 „ Canangaöl,  
 40 „ Moschustinktur.

## Maiblumenseife.

- 48 kg Kokosöl,  
 2 „ Talg,  
 2 „ Adeps lanae,  
 25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
 6 g Laubgrün M.,  
 2 „ Uranin-Hellgelb,  
 250 „ Terpeneol,  
 125 „ Linaloeöl,  
 50 „ Canangaöl,  
 15 „ Moschustinktur.

## Maiglöckchenseife.

## I.

- 25 kg Kokosöl,  
 25 „ Talg,  
 1 „ Adeps lanae,  
 25 „ Natronlauge von 37° Bé,  
 1 „ ff. Veilchenpulver,  
 220 g Linaloeöl,  
 55 „ Sassafrasöl,  
 55 „ Bergamottöl,  
 22 „ Lavendelöl,  
 22 „ Wintergrünöl,  
 25 „ Moschustinktur.

## II.

- 50 kg Kokosöl,  
 3 „ Adeps lanae,  
 25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
 225 g Linaloeöl,  
 75 „ Canangaöl,  
 40 „ Palmarosaöl,  
 20 „ Moschustinktur.

## Mandelkleieseife.

- 50 kg Kokosöl,  
 25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
 1 „ Wasser,  
 5 „ Veilchenpulver, dem Öl eingerührt,  
 250 g künstl. Bittermandelöl,  
 50 „ Bergamottöl.

## Mandelseife.

- 48 kg Kokosöl,  
 2 „ Rizinusöl,  
 25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
 ½ „ Glyzerin,  
 250 g künstl. Bittermandelöl I,  
 50 „ Lavendelöl.

## Milchseife.

- 48 kg Kokosöl,  
 2 „ Talg,  
 25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
 1 „ Glyzerin,  
 3 „ Kaseinlösung,  
 200 g Bergamottöl,  
 152 „ Linaloeöl,  
 56 „ Lavendelöl,  
 80 „ Benzoetinktur.

<sup>1)</sup> Franz Fritzsche & Co., Hamburg, Orangeblütenduft.

**Mille fleurs-Seife.**

330 g Bergamottöl,  
60 „ Zedernholzöl,  
30 „ Petitgrainöl,  
24 „ Lavendelöl,  
12 „ Cassiaöl,  
12 „ Nelkenöl,  
25 „ Moschustinktur.

**Moschusseife.**

**I.**

25 kg Kokosöl,  
22 „ Talg,  
3 „ rohes Palmöl,  
55 „ Natronlauge von 37° Bé,  
2 „ Pomeranzenschalenpulver,  
200 g Zinnober,  
200 „ Bergamottöl,  
200 „ Lavendelöl,  
50 „ Cassiaöl,  
50 „ Nelkenöl,  
3 „ Moschus, künstlich.

**II.**

75 g Zedernholzöl,  
75 „ Sassafrasöl,  
45 „ Lavendelöl,  
45 „ Bergamottöl,  
22 „ Zimtöl,  
22 „ Spiköl,  
15 „ Nelkenöl,  
150 „ Moschustinktur.

**Nelkenseife.**

**I.**

25 kg Kokosöl,  
12,5 „ Talg,  
12,5 „ Schweinefett,  
25 „ Natronlauge von 37° Bé,  
16 g Purpurrot,  
220 „ Nelkenöl,  
55 „ Bergamottöl,  
55 „ Cassiaöl.

**II.**

48 kg Kokosöl,  
2 „ Rizinusöl,  
25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
16 g Purpurrot,  
160 „ Nelkenöl,  
80 „ Lemongrasöl,  
40 „ Santalholzöl,  
40 „ Zitronellöl.

**Omnibusseife, gelb.**

25 kg Kokosöl,  
25 „ Talg,  
25 „ Natronlauge von 37° Bé,  
15 g Uranin-Hellgelb,  
125 „ Anisöl,  
125 „ Lavendelöl,  
125 „ Zitronellöl.

**Omnibusseife, orange.**

48 kg Kokosöl,  
2 „ Rizinusöl,  
25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
16 g Uranin-Orange,  
240 „ Zitronellöl,  
160 „ Nelkenöl, leicht.

**Omnibusseife, braun.**

25 kg Kokosöl,  
25 „ Talg,  
25 „ Natronlauge von 37° Bé,  
20 g Brillantbraun,  
130 „ Safrol,  
130 „ Terpeneol,  
105 „ Lavendelöl,  
50 „ Cassiaöl.

**Omnibusseife, rot.**

50 kg Kokosöl,  
25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
18 g Kardinalrot,  
160 „ Mirbanöl,  
80 „ Bergamottöl,  
50 „ Nelkenöl.

**Omnibusseife, weiß.**

50 kg Kokosöl,  
25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
1 „ Wasser,  
210 g Lavendelöl,  
150 „ Kümmelöl.

**Orangenblütenseife.**

50 kg Kokosöl,  
25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
1 „ Glyzerin,  
12 g Uranin-Hellgelb,  
210 „ Bergamottöl,  
115 „ Zitronenöl,  
6 „ Nerolin, in Sprit gelöst.

**Orangenseife.**

48 kg Kokosöl,  
2 „ Rizinusöl,  
25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
18 g Uranin-Orange,  
150 „ Portugalöl,  
75 „ Lavendelöl,  
38 „ Zitronellöl,  
30 „ Petitgrainöl,  
30 „ Limonen,  
16 „ Anisöl,  
10 „ Moschustinktur.

**Palmseife.**

25 kg Kokosöl,  
 12,5 „ Talg,  
 12,5 „ Schweinefett,  
 25 „ Natronlauge von 37° Bé,  
 20 g Uranin-Orange,  
 150 „ Bergamottöl,  
 72 „ Lavendelöl,  
 66 „ Zimtöl,  
 42 „ Nelkenöl.

**Patchouliseife.****I.**

25 kg Kokosöl,  
 25 „ Talg,  
 25 „ Natronlauge von 37° Bé,  
 15 g Laubgrün,  
 3 „ Hellgelb,  
 110 „ Patchouliöl,  
 110 „ Lemongrasöl,  
 55 „ Palmarosaöl,  
 55 „ Cassiaöl.

**II.**

48 kg Kokosöl,  
 2 „ Rizinusöl,  
 25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
 15 g Laubgrün,  
 3 „ Uranin-Hellgelb,  
 180 „ Palmarosaöl,  
 90 „ Patchouliöl,  
 90 „ Zitronellöl.

**Pfirsichblütenseife.**

50 kg Kokosöl,  
 3 „ Adeps lanae,  
 25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
 12 g Orient-Rosenrot,  
 145 „ Bergamottöl,  
 73 „ Palmarosaöl,  
 45 „ Nelkenöl,  
 45 „ Fenchelöl,  
 45 „ künstl. Bittermandelöl.

**Phantasieseife.**

48 kg Kokosöl,  
 2 „ Talg,  
 1,5 „ Adeps lanae,  
 25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
 12 g Uranin-Hellgelb,  
 160 „ Safrol,  
 90 „ Cassiaöl,  
 45 „ Fenchelöl,  
 45 „ Lavendelöl.

**Prinzeßseife.**

48 kg Kokosöl,  
 2 „ Talg,  
 2 „ Adeps lanae,  
 25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
 18 g Brillantrosa,  
 120 „ Bergamottöl,  
 120 „ Zitronenöl,  
 60 „ Zedernholzöl,  
 60 „ Krauseminzöl,  
 10 „ Nerolin, in Sprit gelöst,  
 25 „ Moschustinktur.

**Reisblütenseife.**

25 kg Kokosöl,  
 12,5 „ Talg,  
 12,5 „ f. Olivenöl,  
 25 „ Natronlauge von 37° Bé,  
 5 „ feinstes Reismehl, im Fett  
 angerührt,  
 150 g Zinnober, im Öl verrieben,  
 160 „ Bergamottöl,  
 100 „ Portugalöl,  
 100 „ Geraniumöl,  
 100 „ Mirbaöl,  
 25 „ Benzoetinktur.

**Resedaseife.**

48 kg Kokosöl,  
 2 „ Rizinusöl,  
 1,5 „ Adeps lanae,  
 25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
 20 g Resedagrün,  
 200 „ Geraniumöl,  
 50 „ Lavendelöl,  
 30 „ Zitronellöl,  
 20 „ Perubalsam,  
 8 „ Patchouliöl,  
 50 „ Styrax liquidus.

**Rosenseife, einfache.**

50 kg Kokosöl,  
 1,5 „ Adeps lanae,  
 25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
 18 g Orient-Rosenrot,  
 150 „ Palmarosaöl,  
 150 „ Lavendelöl,  
 150 „ Zitronellöl,  
 20 „ Moschustinktur.

**Rosenseife, rot.**

48 kg Kokosöl,  
 2 „ Talg,  
 1,5 „ Adeps lanae,  
 25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
 18 g Orient-Rosenrot,  
 180 „ Geraniumöl,  
 135 „ Gingergrasöl,  
 90 „ Bergamottöl,  
 8 „ künstl. Bittermandelöl,  
 20 „ Moschustinktur.

**Rosenseife, weiß.**

25 kg Kokosöl,  
25 „ Talg,  
25 „ Natronlauge von 37° Bé,  
1 „ Glyzerin,  
150 g Geraniumöl,  
150 „ Bergamottöl,  
75 „ Zitronenöl,  
6 „ f. Lavendelöl,  
4 „ Vetiveröl,  
20 „ Moschustinktur.

**Sandseife.**

50 kg Kokosöl,  
25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
3 „ Wasser,  
30 „ feiner Silbersand,  
200 g Cassiaöl,  
67 „ Anisöl,  
67 „ Mirbanöl.

**Schokoladenseife.**

50 kg Kokosöl,  
25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
25 g Brillantbraun,  
160 „ Perubalsam,  
135 „ Nelkenöl,  
108 „ Cassiaöl,  
10 „ Vanilleessenz.

**Sesamseife.**

37 kg Kokosöl,  
13 „ Sesamöl,  
25 „ Natronlauge von 37° Bé,  
150 g Anisöl,  
150 „ Zitronellöl,  
100 „ Lavendelöl.

**Speikseife.**

**I.**

45 kg Kokosöl,  
5 „ Talg,  
2 „ Adeps lanae,  
25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
5 g Sultanagelb,  
160 „ Lavendelöl,  
80 „ Siköl,  
40 „ Geraniumöl,  
40 „ Patchouliöl,  
40 „ Palmarosaöl,  
20 „ Moschustinktur.

**II.**

120 g Zedernholzöl,  
80 „ Terpeneol,  
70 „ Patchouliöl,  
30 „ Baldrianöl,  
20 „ Geraniumöl,  
15 „ Cassiaöl,  
5 „ künstl. Moschus.

**Vanilleseife.**

25 kg Kokosöl,  
25 „ Talg,  
2 „ Adeps lanae,  
25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
14 g Brillantbraun,  
3 „ Sultanagelb,  
30 „ Palmarosaöl,  
40 „ Nelkenöl,  
40 „ Lavendelöl,  
80 „ Perubalsam,  
150 „ Benzoetinktur,  
250 „ Vanilletinktur.

**Vaselinseife.**

**I.**

50 kg Kokosöl,  
2,5 „ Vaseline,  
25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
225 g Sassafrasöl,  
135 „ Lavendelöl,  
45 „ Rosmarinöl,  
23 „ Nelkenöl,  
23 „ künstl. Bittermandelöl,  
15 „ Moschustinktur.

**II.**

25 kg Kokosöl,  
25 „ Talg,  
25 „ Natronlauge von 37° Bé,  
3 „ Vaseline,  
12 g Orient-Rosenrot,  
225 „ Portugalöl,  
150 „ Palmarosaöl,  
75 „ Kümmelöl,  
15 „ künstl. Bittermandelöl,  
15 „ Moschustinktur.

**Veilchenseife, englisch.**

24 kg Kochin-Kokosöl,  
3 „ rohes Palmöl,  
5 „ Talg,  
1 „ Veilchenwurzelpulver,  
1¼ „ Pomeranzenschalenpulver,  
¾ „ flüssiger Storax,  
15¼ „ Natronlauge von 38° Bé,  
½ „ Ätzkalilauge von 38° Bé,  
250 g Lavendelöl,  
135 „ Bergamottöl,  
75 „ Sassafrasöl,  
70 „ Perubalsam,  
10 „ Ceylon-Zimtöl,  
3 „ Moschus, künstlich.

**Veilchenseife.**

48 kg Kokosöl,  
 2 „ Talg,  
 1 „ Adeps lanae,  
 25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
 16 g Brillantbraun,  
 50 „ Zinnober,  
 308 „ Lavendelöl,  
 220 „ Perubalsam,  
 56 „ Cassiaöl,  
 20 „ Moschustinktur.

**Viktoriaseife.**

25 kg Kokosöl,  
 25 „ Talg,  
 1 „ Adeps lanae,  
 25 „ Natronlauge von 37° Bé,  
 16 g Orient-Rosenrot,  
 240 „ Palmarosaöl,  
 160 „ Bergamottöl,  
 30 „ Nelkenöl,  
 30 „ Cassiaöl,  
 20 „ Moschustinktur.

**Waldduftseife.**

47 kg Kokosöl,  
 3 „ Talg,  
 1 „ Adeps lanae,  
 25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
 8 g Laubgrün,  
 3 „ Uranin-Hellgelb,  
 180 „ Bornylazetat,  
 120 „ Linaloeöl,  
 60 „ Lavendelöl.

**Waldmeisterseife.**

25 kg Kokosöl,  
 25 „ Talg,  
 1 „ Adeps lanae,  
 25 „ Natronlauge von 37° Bé,  
 6 g Laubgrün,  
 2 „ Uranin-Hellgelb,  
 350 „ Bergamottöl,  
 18 „ Cumarin,  
 12 „ Patchouliöl,  
 15 „ Moschustinktur.

**Windsorseife, weiß.**

25 kg Kokosöl,  
 25 „ Talg,  
 25 „ Natronlauge von 37° Bé,  
 2 „ Pottaschlösung von 15° Bé,  
 150 g Lavendelöl,  
 135 „ Kümmelöl,  
 45 „ Thymen,  
 15 „ Fenchelöl.

**Windsorseife, gelb.**

25 kg Kokosöl,  
 25 „ Talg,  
 25 „ Natronlauge von 37° Bé,  
 16 g Chinagelb,  
 146 „ Lavendelöl,  
 76 „ Kümmelöl,  
 70 „ Sassafrasöl,  
 35 „ Cassiaöl,  
 23 „ Fenchelöl.

**Windsorseife, braun.**

25 kg Kokosöl,  
 25 „ Talg,  
 25 „ Natronlauge von 37° Bé,  
 25 g Lederbraun,  
 145 „ Lavendelöl,  
 96 „ Kümmelöl,  
 60 „ Sassafrasöl,  
 48 „ Cassiaöl,  
 12 „ Zitronellöl,  
 20 „ Moschustinktur.

**Wollfettseife.**

32 kg Kokosöl,  
 6 „ Talg,  
 3 „ Adeps lanae,  
 19 „ Natronlauge von 38° Bé,  
 4 g Sultanagelb,  
 200 „ Gingergrasöl,  
 100 „ Zitronellöl,  
 100 „ Limonen.

**Ylang-Ylangseife.**

50 kg Kokosöl,  
 25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
 ½ „ Glyzerin,  
 300 g Canangaöl,  
 100 „ Benzoesäure-Methylester  
 (Niobeöl),  
 50 „ Geraniumöl, Réunion,  
 40 „ Moschustinktur.

**Zimtseife.**

48 kg Kokosöl,  
 2 „ rohes Palmöl,  
 25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
 20 g Lederbraun,  
 150 „ Zimtöl,  
 75 „ Cassiaöl,  
 60 „ Sassafrasöl,  
 60 „ Bergamottöl.

**Zitronenseife.**

48 kg Kokosöl,  
 2 „ Talg,  
 25 „ Natronlauge von 38° Bé,  
 16 g Chinagelb,  
 150 „ Zitronenöl,  
 133 „ Bergamottöl,  
 34 „ Lavendelöl,  
 17 „ Nelkenöl.

## Pilierte Seifen.

### Die Herstellung der Grundseifen.

Vor Erörterung der für die Fabrikation der pilierten Seifen in Betracht kommenden technischen Maßnahmen sollen zunächst in kurzen Zügen die wesentlichen Momente hervorgehoben werden, durch deren Beachtung allein ein gutes, haltbares, dabei aber auch konkurrenzfähiges Produkt ermöglicht werden kann. Denn nur wenn man sich der Zwecke und Ziele, die anzustreben sind, klar bewußt ist, wird man mit dem notwendigen Verständnis an die Fabrikation selbst herantreten können.

Das wichtigste Material für die pilierten Seifen<sup>1)</sup> ist die sogenannte Grundseife, die gewissermaßen den Grund bildet, auf welchem sich die ganze Fabrikation aufbaut. Nur wenn diese Grundseife tadelfrei hergestellt ist, läßt sich auch das Endprodukt in seiner größten Vollkommenheit erzielen, wohingegen aus einer fehlerhaften Grundseife nie ein den berechtigten Erwartungen entsprechendes Erzeugnis hergestellt werden kann.

Welches sind nun die Anforderungen, die an eine gut gehaltene Grundseife gestellt werden müssen.

Zunächst und vor allen Dingen muß betont werden, daß eine Grundseife vollständig neutral sein muß oder, mit anderen Worten gesagt, kein ungebundenes Alkali enthalten darf. Eine alkalische Seife würde beim Gebrauch empfindliche Haut reizen, und außerdem auch nicht die erforderliche Plastizität besitzen, sondern stets mehr oder weniger kurz und bröcklig sein, was zur Folge hat, daß sie niemals in tadellos glatten Strängen aus der Seifenstrangpresse hervorgehen kann. Als weitere, naturgemäß notwendige Folge hiervon werden auch die gepreßten Stücke rissig und schuppig ausfallen, manchmal mehr, manchmal weniger, je nach dem mehr oder minder vorhandenen Alkaliüberschuß.

Man könnte ja nun diesen Übelstand leicht umgehen, wenn man der Seife anstatt des Alkaliüberschusses einen kleinen Überschuß an unverseiftem Fett beließe und in der Tat stellt man auch schon seit längerer Zeit sogenannte überfettete Seifen her, die jedoch eine besondere Gattung für sich bilden. Wo sie nicht zu speziell medizinischen Zwecken dienen, führt man die Überfettung erst nachträglich an den sachgemäß hergestellten Seifen beim Pilieren durch Zusätze von Lanolin, Vaseline usw. aus. Würde man ihnen dagegen bei der Verseifung schon einen, wenn auch geringen Überschuß von Fett belassen, so würde man nie haltbare Seifen erzielen können, da sich schon nach kurzer Zeit ein unangenehmer Fettgeruch bemerkbar machen würde, dem selbst die stärkste Parfümierung nicht standhalten könnte. Selbst die besten

---

<sup>1)</sup> Die pilierten Seifen werden vielfach auch als »Fettseifen« gehandelt, eine Bezeichnung, die von dem ersten Fabrikanten dieser Seifen in Deutschland, O. G. Kämmerer in Dessau, herrührt, aber sehr unglücklich gewählt ist, da alle unsere Seifen Fettseifen sind.



und haltbarsten Parfüms, ebenso intensive Geruchsverstärkungen durch Moschus und Patchouli und andere Stoffe vermögen das Ranzigwerden fehlerhaft gesottener Seifen nicht aufzuhalten. Aus dem eben Gesagten geht also deutlich hervor, daß nur solche Grundseifen als gut getroffen anzusprechen sind, die weder unverseiftes Fett noch unverseiftes Alkali enthalten. Gestattet ist jedoch in jedem Falle ein geringer Zusatz (2—5 %) von freier Rizinusölsäure oder Rizinusölsulfosäure, der einerseits die Wirkung etwa vorhandenen freien Alkalis neutralisiert, andererseits, wie schon mehrfach hervorgehoben wurde<sup>1)</sup>, das Schaumvermögen der Grundseifen wesentlich erhöht, ohne daß diese späterhin ranzig werden oder sonst Eigenschaften annehmen, die ihrer Verwendung hinderlich wären.

Was die zu verwendenden ätherischen Öle und synthetischen Riechstoffe betrifft, so ist es natürlich selbstverständlich, daß bei deren Verwendung hinsichtlich besserer oder billigerer Qualitäten der für die fertige Seife veranschlagte Preis maßgebend ist. Es sei daher nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, daß bei sachgemäßer Zusammenstellung der geeigneten Riechstoffe nicht nur die größten Effekte zu erzielen, sondern in getreuer Nachbildung bestimmter Blumengerüche geradezu überraschende Erfolge zu erzielen sind.

Bezüglich der Aufmachung und Verpackung der Seifen sei bemerkt, daß man daran nicht sparen soll, falls der Preis dies erlaubt; denn auch hier gilt das Sprichwort: Das Kleid macht den Mann! Bei einer feineren Seife ist auch eine feine Verpackung unerläßlich; denn nach dieser beurteilt man die Ware, und man bekommt für ein und dieselbe Seife in eleganter Verpackung mit Leichtigkeit oft den doppelten Preis, den man für uneingepackte oder gewöhnlich verpackte Ware erhält. Außerdem hat die Verpackung noch einen anderen wesentlichen Vorteil für sich — nämlich die größere Haltbarkeit des Geruches. Schon die unmittelbare Berührung der Ware mit der Luft beeinflußt die Haltbarkeit zarter Gerüche, noch mehr aber die Verbindung von Luft und Licht zugleich. Man kann den Beweis für das Gesagte an solchen Seifen ansehen, die einige Zeit offen oder eingepackt in einem Schaufenster gelegen und den feinsten Teil ihres Duftes verloren haben.

Die Herstellung der pilierten Feinseifen geschieht in folgender Weise:

Die in möglichst rein weißer Farbe hergestellte Grundseife, über deren Darstellung weiter unten noch eingehendere Mitteilungen gemacht werden, wird nach erfolgter Abkühlung in Riegel und darauf mittels einer Spanhobelmaschine in möglichst feine Späne zerteilt und getrocknet, wobei ein Gewichtsverlust von 15—18 % stattfindet. Die soweit ausgetrocknete Seife ist nun erst brauchbar zur weiteren Verarbeitung. Sie kommt zunächst in abgewogenen Mengen auf die Piliermaschine (Broyeuse), die auch als Seifenreibemaschine bezeichnet wird. Diese Maschine ist ein Apparat, der 3—4 Walzen, in besonderen Fällen auch durch Zusammenstellung von zwei 4walzigen Maschinen 8 Walzen aus Granit oder Granit-Syenit enthält und sowohl für Hand-

---

<sup>1)</sup> Vgl. S. 89, 122 u. 361.

als auch für Kraftbetrieb eingerichtet sein kann. Im allgemeinen ist jedoch der Betrieb einer Maschine mit mehr als drei Walzen von Hand aus wegen des starken Kraftverbrauches ausgeschlossen. Auf dieser Maschine, deren Walzen sich nach Bedarf enger und weiter stellen lassen, werden die vorher abgewogenen Späne zunächst bei einem einmaligen Gange durch Zerquetschen zerkleinert. Nun gibt man zu der Masse das Parfüm und die gewünschte Farbe hinzu und läßt dann die Maschine noch einige Touren laufen, wodurch die Zusätze zu feinsten Verteilung gelangen. Man kann sich aber auch zum Vermischen der Farben und Parfüms einer sogenannten Mischtrommel bedienen, was die Sache wesentlich vereinfacht.

Wenn sich die Seifenspäne in richtig angetrocknetem Zustande befanden, so wird ein vier- bis sechsmaliger Durchgang durch die Walzen genügen, um bei der nachfolgenden Zusammenpressung in der Seif strangpresse (Peloteuse) einen glatten und blanken Strang zu erhalten. Einer nicht genügend weit ausgetrockneten Seife muß hingegen die überflüssige Feuchtigkeit durch öfteres Walzen entzogen werden, weshalb man stets auf einen genügenden Vorrat an trockener Seife halten sollte, um unnötigen Zeitverlust zu vermeiden.

In vorstehendem sind die Grundzüge der bis jetzt allgemein gebräuchlichen Methode zur Herstellung pilierten Seifen angegeben; doch ist man schon seit längeren Jahren imstande, mit Hilfe des schon wiederholt erwähnten Verfahrens von A. und E. des Cressonières in Brüssel die ganze Fabrikation auf die Zeit von einigen Tagen abzukürzen. Denn dieses Verfahren ermöglicht es, dem Siedekessel entnommene noch flüssige Seife durch ein eigenartig angeordnetes Walzwerk erstarren zu lassen, von dem sie dann durch einen Messerapparat abgestrichen und in Streifen oder Bänder geteilt wird. Diese fallen sodann auf ein rotierendes Drahtgewebe, das sich in einem durch Dampf erwärmten Gehäuse befindet. Wärme und Luftzug bewirken die Trocknung, so daß die an einem Ende des Apparates eingeführte flüssige Seife am anderen Ende in Form von getrockneten gleichmäßigen Seifenbändern wieder herauskommt<sup>1)</sup>.

Wie schon erwähnt, werden ähnliche Apparate heute auch von vielen deutschen Maschinenfabriken hergestellt, die sich in vielen größeren Haus- und Feinseifenfabriken sehr gut bewähren und recht befriedigende Erzeugnisse liefern.

Beim Sieden der Seifen ist es nicht unbedingt nötig, sich hinsichtlich der Stärke der Laugen an ein bestimmtes Schema zu binden; es kommt hierbei vielmehr in Betracht, ob man mit Dampf oder mit Feuer arbeitet und ob der eventuell benutzte Dampf viel oder wenig Wasser mit in den Kessel bringt, was wieder von seinem mehr oder minder hohem Druck und von der Länge der Dampfleitungen abhängig ist. Im allgemeinen soll aber doch gesagt sein, daß man Grundseifen am besten mit nicht zu starken Laugen siedet, weil so die Verseifung eine vollständigere ist und die Seife selbst bei Anwesenheit von viel Wasser

---

<sup>1)</sup> Vgl. S. 8 u. 233.

besser ausgewaschen wird, was beides zu ihrer Haltbarkeit beiträgt. Man könnte beispielsweise die ganze Lauge auf 25—26° Bé stellen und hiervon ein Drittel auf 12—15° Bé, ein Drittel auf 18—20° Bé verdünnen. Nachdem man den ganzen Fettansatz mit Ausnahme des Kokosöles im Kessel hat, leitet man die Verseifung mit der schwächsten Lauge ein, wobei zu beachten ist, daß alle Lauge verseift ist, ehe man neue hinzugibt. Man versiedet so zunächst die schwächste Lauge und dann die nächstfolgend stärkere. Wenn alles genügend lange versotten ist, so daß kein Stich mehr bemerkbar wird, salzt man die Seife soweit ab, bis sich eine klare Unterlauge zeigt, die nach zweistündiger Ruhe, oder wenn es auf die Zeit nicht ankommt, noch besser am nächsten Tage mittels der Laugenpumpe entfernt wird. Je nach den gegebenen Verhältnissen kann man sie auch durch einen Abflaßhahn entfernen oder die Seife in einen anderen Kessel überschöpfen. Dann bringt man nochmals ein Quantum 10—12grädigen Salzwassers nebst einigen 100 kg der starken Restlauge in den Kessel und läßt die Seife damit einige Stunden sieden. Bei einer reinen Seife muß die so erhaltene Unterlauge wasserhell sein; eine braungefärbte Unterlauge weist auf noch in der Seife enthaltene Unreinigkeiten hin, die jedenfalls durch Behandeln mit schwachem Salzwasser entfernt werden müssen. Nach wiederholtem Entfernen der Unterlauge kommt schließlich der Rest der noch vorhandenen Lauge in den Kessel. Die Seife wird noch ein bis zwei Stunden lang gesotten, damit man die Gewähr erhält, daß die Verseifung vollständig erfolgt ist. Nun erst setzt man das Kokosöl hinzu. Nach Bindung des überschüssigen Alkalis muß die Seife nunmehr wieder leicht und flüssig sieden, so daß man mit der Korrektur der Abrichtung beginnen kann, die am besten an Hand der Phenolphthaleinreaktion verfolgt wird.

Ist die Seife gut getroffen, so muß sie alle Merkmale zeigen, die für ein gutes Absetzen in Frage kommen und in erster Linie gut verschliffen sein. Nicht genügend flüssige Seifen sind eventuell mit 2—3grädigem Salzwasser nachzuschleifen, bis der richtige Flüssigkeitsgrad erreicht ist. Nach genügendem Absitzen kommt die Seife in die Form oder wird, wenn eine entsprechende Apparatur vorhanden ist, sofort weiterverarbeitet.

Im folgenden seien sodann einige Ansätze für die Herstellung der erforderlichen Grundseifen mitgeteilt.

#### Für weiße und gefärbte Seifen:

	100 Teile	bester Parfümerietalg,
10—15—25	„	gutes Kokosöl.
	50 Teile	Parfümerietalg,
50	„	Baumöl,
		Kokosöl wie oben.
	75 Teile	Parfümerietalg,
25	„	Erdnußöl (helles Vorschlagöl),
		Kokosöl wie oben.
	50 Teile	Parfümerietalg,
50	„	Schweinefett, Pferdefett od. dgl.,
		Kokosöl wie oben.

**Für gelbweiße, gelbe und braune Seifen:**

100 Teile gebleichtes Palmöl,  
Kokosöl. wie oben

50 Teile gebleichtes Palmöl,  
25 „ Talg oder andere Fette,  
25 „ Erdnußöl wie oben erwähnt,  
Kokosöl wie oben.

Auch ähnliche Kompositionen lassen sich, je nach Bedürfnis und Preislage, in allen Variationen aufstellen, zumal da man keineswegs allein auf die Verwendung von Neutralfetten angewiesen ist, sondern beispielsweise auch Hartoleine, sofern sie frei sind von größeren Mengen von Unverseifbarem, in Verbindung mit gebleichtem Palmöl zu Grundseifen recht gut verwenden kann.

Auch freie Fettsäuren, die alsdann mit Karbonat zu verseifen sind<sup>1)</sup>, lassen sich in bekannter Weise verarbeiten, indem man das warmflüssige Gemisch der zu verarbeitenden Fettsäuren unter fortgesetztem Rühren in eine heiße Sodalösung allmählich einbringt. Wenn die Seife nach Zugabe der für die Verseifung des vorhandenen Neutralfettes erforderlichen Ätzlauge schließlich abgerichtet und verschliffen ist, wird ausgesalzen und die abgeschiedene klare Seife geformt oder durch einen Kühl- und Trockenapparat geleitet, um sie in etwa 15 Minuten pilierfähig zu erhalten.

Die Ausbeute an Grundseife aus Fetten beträgt 153—154 %, aus Fettsäuren etwa 160 %.

Eine gut getroffene Grundseife läßt sich schon nach dem Erkalten recht leicht daraufhin beurteilen, ob sie bei der maschinellen Bearbeitung eine zusammenhängende, glatte, nicht rissig oder schuppig aussehende Ware ergeben wird. Eine Seife, die allen Anforderungen entspricht, muß schon ungetrocknet eine gewisse Zähigkeit besitzen und zwischen den Fingern gut verknetbar sein, ohne bröcklig zu werden oder kurz abzubrechen. Erfüllt sie außerdem noch die notwendige Anforderung möglicher Geruchlosigkeit und darf man ferner überzeugt sein, daß sie nicht ranzig wird, so wird sie sich nach dem Trocknen auch gut verarbeiten, und ein in jeder Hinsicht befriedigendes Erzeugnis erwarten lassen.

Ist hingegen eine fertig abgekühlte Grundseife schon im Anschnitt kurz und bröcklig und entbehrt beim Kneten zwischen den Händen des nötigen Zusammenhaltes, so werden diese Eigenschaften nach dem Austrocknen noch um so mehr hervortreten. Man wird weder eine glatte Feinseife daraus herstellen können, noch wird ein homogenes Gefüge erreichbar sein. Derartige Seifen sind gewöhnlich zu scharf gehalten oder mit mehr Kochsalz behandelt, als unumgänglich nötig war. Gleichwohl soll hier ausdrücklich nochmals darauf hingewiesen werden, daß eine wiederholte Behandlung mit Kochsalz wesentlich zur Erhöhung der Haltbarkeit der Seifen beiträgt, daß es weiter aber not-

<sup>1)</sup> Vgl. S. 133 ff.

wendig ist, alles etwa in der Seife mechanisch verteilte Salz durch sorgfältiges Ausschleifen zum Absetzen zu bringen.

Fig. 149. Trockenborde für Grundseifenspäne.

#### Die apparative Verarbeitung der Grundseifen.

Nachdem die in den Formen erkaltete oder in Kühlapparaten erhaltene Grundseife zu Riegel geschnitten ist, werden diese letzteren in

einem Raume aufgestellt, der entweder heizbar ist oder von trockener Zugluft durchströmt wird, damit die aufgestellte Seife möglichst bald den zur Verarbeitung nötigen Trockengrad erlangt. Außerdem werden zur Beschleunigung des Trockenprozesses die oberflächlich angetrockneten Seifenriegel mit Hilfe einer Spanhobelmaschine zerkleinert und die so erhaltenen Seifenspäne auf Horden ausgebreitet.

Diese Horden bestehen aus länglich viereckigen Holzrahmen, die einen aufgenagelten Boden von Rohleinen, Drell oder auch verzinktem Drahtgeflecht besitzen, wie aus Fig. 149 ersichtlich ist.

Um ein möglichst rasches Trocknen der Seifenspäne zu erzielen, dürfen dieselben nicht zu hoch übereinander aufgeschüttet werden, da anderenfalls die trocknende Luft keinen guten Durchgang findet. Die getrockneten Seifenspäne kommen alsdann in abgewogenen Mengen in einen Mischkasten, in welchem sie mit Hilfe eines geeigneten Instrumentes, wie z. B. eines hölzernen Rührspatens, mit dem Parfüm, der Farbe und gegebenenfalls mit 2—3 % freier Rizinusölsäure vermischt werden. An die Stelle dieser Mischkästen sind seit längerer Zeit auch wohl allgemein die automatischen Mischmaschinen getreten, die selbsttätig das Untermischen der Parfüms und der Farben besorgen und viel schneller und inniger mischen, als dies in den Mischkästen von Hand möglich ist.

Die recht gut gemischten Seifenspäne kommen dann zur weiteren Verarbeitung in die Piliermaschine, wo sie zwischen Walzen so zerquetscht und durcheinander geknetet werden, daß sie nach 4—5 maligem Umgang eine vollkommen homogene Masse darstellen, die das Parfüm und die Farbe in feinst verteiltem Zustande enthält. Diese Seifenmasse wird durch Messer in Gestalt langer Bänder von der letzten Walze der Piliermaschine schließlich abgestrichen und in einem untergestellten fahrbaren Kasten gesammelt, um alsdann zwecks Weiterverarbeitung der Seifenstrangpresse zugeführt zu werden.

Die Seifenstrangpresse übernimmt die Arbeit des Zusammenballens der Seifenbänder und preßt sie schließlich in Form von Seifenstangen durch Mundstücke von beliebiger Größe und Form, die an der Mündung eingesetzt sind, heraus, so daß man nur nötig hat, die erhaltenen Riegel in Stücke von gewünschtem Gewicht auf der Stückenschneidemaschine zu zerteilen und dann zu pressen.

Im folgenden soll nunmehr zunächst eine eingehendere Beschreibung der für die Herstellung pilierte Seifen in Frage kommenden, oben schon erwähnten Maschinen folgen, und zwar soll ihre Besprechung in der Reihenfolge geschehen, die ihren aufeinanderfolgenden Funktionen entspricht.

Die pilierten Seifen sind eine französische Erfindung, und so sind naturgemäß die ersten Maschinen zu ihrer Herstellung in Frankreich gebaut worden. Namentlich waren es Beyer frères in Paris, die lange Zeit auf diesem Gebiete tonangebend waren. Als sich die Fabrikation der pilierten Seifen auch in Deutschland einbürgerte, bezog man die Maschinen dazu anfänglich aus Frankreich; doch nicht lange dauerte es, bis sich auch deutsche Maschinenfabriken mit ihrer An-



fertigung befaßten, wobei ihnen zunächst allerdings die französischen Maschinen als Vorbild dienten. Heute ist eine Anzahl deutscher

Fig. 150. Seifenhobelmaschinen für Handbetrieb.

Firmen in der Konstruktion solcher Maschinen ihre eigenen Wege gegangen und leistet auf diesem Gebiete ganz Hervorragendes.

Die Seifenhobelmaschinen dienen, wie schon erwähnt, zum Zerhobeln der Grundseifenriegel in schmale, dünne Späne. Sie bestehen aus einer wagrechten, auf einer Säule

Fig. 151.

Seifenhobelmaschinen für Kraftbetrieb.

Fig. 152.

oder Fußgestell gelagerten Welle, die 1, 2 oder 4 sogenannte Messerscheiben trägt, d. h. einerseits eben bearbeitete Scheiben mit je 2—6 radial

angeordneten Schlitten, in denen über die Vorderfläche der Scheiben 0,5 bis 1 mm herausstehende teils glatte, teils gezahnte Messer angeschraubt sind. Die Messerscheiben sind von Gehäusen umgeben, die je einen schräg nach unten gegen die Messerseite hinführenden Führungsschacht tragen. Die in die Führungsschächte gesteckten Seifenriegel drücken mit dem unteren Ende gegen die vorstehenden Messer und gleiten durch ihr Eigengewicht in dem Maße nach, wie die Messer unten abhobeln. Die abgehobelten Spähne werden in einem untergestellten Sammelkasten aufgefangen.

Die Maschinen werden in 4 Größen geliefert.

Größe 1 mit 1 Messerscheibe zu 2 Messern (Fig. 150),

Größe 2 mit 1 Messerscheibe zu 4 Messern (Fig. 151),

Größe 3 mit 2 Messerscheiben à 6 Messer (Fig. 152),

Größe 4 mit 4 Messerscheiben à 6 Messer.




Fig. 153a.

Fig. 153c.

Größe 1 ist für Hand- oder Riemenantrieb geeignet, 2—4 nur für Riemenantrieb. Die Messer der Maschinen sind leicht zugänglich und verstellbar, um nach Belieben dünnere oder dickere Spähne erzielen zu können. Die Freilegung der Messerscheiben behufs Reinigung oder Verstellung der Messer geschieht bei Größen 1 und 2 durch Aufklappen der vorderen Gehäusewand, bei Größen 3 und 4 durch Abheben der Gehäuse.

Fig. 153a und c zeigen die Einzelheiten einer doppelseitigen Hobelmaschine für Maschinenbetrieb. A und A sind die beiden Scheiben, die auf einer Welle befestigt sind, welche sich mit einer Geschwindigkeit von 70 Umdrehungen in der Minute bewegt. Jede der beiden Scheiben A ist mit sechs scharfen, nahezu radial gestellten Messern besetzt, wovon drei (a in Fig. 153c) glatt und drei (b) in der Weise gezahnt sind, wie Fig. 153b zeigt. Die Messer sind ähnlich wie bei den gewöhnlichen Gurkenhobeln über entsprechenden Schlitten in der

Scheibe angeordnet. Die Welle B läuft in zwei Lagern, die auf zwei gußeisernen Ständern befestigt sind.

Zwischen dem Fußgestell befindet sich ein großer, mit Zink ausgeschlagener Holzkasten G, der zur Aufnahme der von der Maschine gelieferten Späne bestimmt ist. Die Rohseife wird den Messern durch die schrägstehende Rinne H zugeführt, deren unteres Ende in eine Blechtrommel I mündet, welche die Scheiben genau umschließt.

Wie im Vorstehenden hervorgehoben wurde, bedarf das Erkalten der Grundseifen in den Formen längere Zeit, weshalb der Fabrikant genötigt ist, viel Kapital in seinem Seifenvorrat anzulegen, was natürlich mit großen Zinsverlusten verbunden ist. Es sind daher schon seit längerer Zeit verschiedenartige Versuche gemacht worden, den langdauernden und kostspieligen Erstarrungsprozeß der frisch gesottenen Seifen zu umgehen und die Seife aus dem Siedekessel möglichst am gleichen Tage in verkaufsfähige Feinseifen umzuwandeln. Heute gibt es verschiedene Methoden zur Erreichung dieses Zweckes, die durchschnittlich allgemein mit gutem Erfolge angewandt werden. Als eine der ersten bahnbrechenden Firmen ist in dieser Hinsicht jedoch die Firma A. & E. des Cressonières in Brüssel hervorgetreten, deren für diesen Zweck erfundene Maschine vorbildlich für alle ähnlichen Einrichtungen gewesen ist. In Deutschland führte zuerst die Firma Joh. Hauff, Berlin-Lichtenberg, ähnliche Apparate ein, die sehr leistungsfähig, aber natürlich auch entsprechend kostspielig sind. Sie sind nur dort am Platze, wo man sie voll ausnutzen kann, und setzen daher neben größerer Betriebseinrichtung auch eine große Absatzmöglichkeit voraus.

Bei einer Tagesleistung bis ungefähr 1000 kg empfiehlt es sich, die Grundseife nach der alten Methode in Formen, oder besser noch in Seifenplattenkühlapparaten, zu kühlen, in Riegel zu schneiden und diese Riegel auf der Spanhobelmaschine in Späne zu hobeln; bei einer Tagesleistung von über 1000 kg empfiehlt sich aber die direkte Verarbeitung der heißen, flüssigen Grundseife.

Während man früher das Mischen der trockenen Grundseife mit Parfüm und Farben, in einem mit Zinkblech ausgeschlagenen Kasten, wie oben beschrieben, mittels eines dazu geeigneten Instrumentes vornahm, hat man jetzt auch diese Arbeit einer Maschine, der Mischmaschine, übertragen. Dieselbe ist folgendermaßen konstruiert: Auf einem eisernen Gestell, das seinerseits wieder von einem gußeisernen Sockel getragen wird, ruht ein zylinderförmiger, oben offener Behälter, der mit einem Deckel versehen ist. Mitten durch diesen Zylinder ist eine Welle geführt, deren beide Enden je in einem Lagerbock liegen und so ihre Führung erhalten. Außerdem steht ein Ende der Welle durch Zahnräder mit Riemenscheiben in Verbindung, die den Antrieb der Welle vermitteln. An der Welle befinden sich verzinnte Mischflügel, und auch das Innere des Mischbehälters ist verzinkt, so daß ein etwaiges Rosten der mit der Seife in Berührung kommenden Teile verhindert und eine leichtere Reinigung der Maschine ermöglicht ist. Der Füllungsraum des Behälters ist so groß, daß er bis 100 kg Seife

aufzunehmen imstande ist, die zugleich mit dem erforderlichen Parfüm, der Farbe und sonst etwa beabsichtigten Zusätzen in die Mischmaschine eingefüllt werden, deren Deckel geschlossen wird. Durch Einrücken der arbeitenden Riemenscheibe wird dann die Welle in Bewegung und die an ihr befestigten Flügel in Umdrehung versetzt, so daß die Seifenspäne enregisch durcheinander geschüttelt werden. Die Mischung mit den übrigen Zusätzen geht dann so gleichmäßig vor sich, daß in der Piliermaschine unter Umständen nur noch ein zweimaliges Durchmahlen erforderlich ist, während ein solches ohne Verwendung einer

Fig. 154a. Mischmaschine für Grundseifenspäne.

Mischmaschine wohl 5—6 mal nötig erscheint. Das Mischen selbst erfordert nur eine Zeitdauer von 5—10 Minuten, und da der Mischbehälter um seine eigene Achse drehbar ist, so läßt sich mittels einer Kippvorrichtung die Öffnung nach unten hin bewegen, so daß bei abgenommenem Deckel die Mischflügel eine selbsttätige Entleerung nach unten bewirken.

Während die oben beschriebene Mischmaschine lediglich dem Zweck dienen soll, die Zutaten den Seifenspänen beizumischen, und die Mischflügel behufs leichter Reinigung nur breite, glatte Flächen aufweisen, sind die neuesten Mischmaschinen mit zwei entgegengesetzt arbeitenden Mischflügeln dazu bestimmt, die Seifenspäne gleichzeitig zu zerkleinern.

Zu diesem Zwecke sind sie mit rechenartigen Mischflügeln versehen, welche die Seifenspäne zu einem groben Pulver verarbeiten. Die Vermischung der Seife mit Farbe und Parfüm ist daher eine noch innigere als bei der älteren Konstruktion.

Fig. 154a und b zeigen eine solche Maschine von W. Rivoir in Offenbach, geschlossen in Arbeitsstellung und gekippt und geöffnet in Entleerungsstellung.

Fig. 154 b. . Mischmaschine für Grundseifenspäne.

Nach dem Passieren der Mischmaschine gelangt die mit dem Parfüm und der Farbe innig vermischte Grundseife, wie bereits gesagt, in die Piliemaschine, die nunmehr die weitere Hauptarbeit zu leisten hat.

Die ursprünglichste und einfachste Form der Piliemaschinen bestand in zwei auf einem eisernen Gestell angebrachten, nebeneinander liegenden, steinernen Walzen, die in ihrer Längsrichtung von eisernen Wellen zentrisch durchbohrt, an beiden Enden drehbar gelagert und für Handbetrieb eingerichtet waren. Über diesen Walzen war ein hölzerner Füllkasten angebracht, der zur Aufnahme der Seifenspäne diente. Die Maschine war wie gesagt nur für Handbetrieb eingerichtet und das Piliieren damit erforderte viel Zeit, da die oben eingeschütteten Späne unten sogleich wieder durchfielen und deshalb immer von neuem so-

lange aufgebracht werden mußten, bis die Seife fertig war. Da man mit solchen einfachen Maschinen bei größerem Bedarf natürlich nicht leistungsfähig war, so erfand man zunächst eine Dreiwalzenmaschine, deren zwei erste Walzen die Seife aufnahmen und auf eine dritte übertrugen, von der sie alsdann durch einen Messerapparat abgestrichen wurde, um in einen untergestellten Kasten zu fallen und dann immer wieder von neuem auf die Maschine gebracht zu werden. Eine solche Maschine, wie sie auch heute noch als Versuchsmaschine von der Firma C. E. Rost & Co., Dresden, gebaut wird, ist aus Fig. 155 ersichtlich. Da aber auch das Arbeiten mit Maschinen dieser Bauart noch immer sehr zeitraubend war, so konstruierte man schließlich eine Vierwalzenmaschine, die so angeordnet ist, daß die vorn eingeschüttete Seife von




Fig. 155. Piliemaschine (Seifenreibemaschine) für Versuchszwecke.

dem ersten Walzenpaare aufgenommen, von der zweiten Walze aber zugleich auf die höher gelegene dritte übertragen wird. Dies wiederholt sich von der dritten nach der über dieser liegenden vierten Walze, die nun an der nach vorn liegenden, dem ersten Walzenpaare zugekehrten Seite zwei Abstreichmesserpaare besitzt. Das untere dient dazu, die Seife aus der Maschine herauszubefördern; das obere hingegen liefert die Seife in den Trichter zurück, der bis über die erste Walze hinaus gebaut ist. Der Trichter ist wagerecht in zwei übereinanderliegende Hälften geteilt, die durch eine herausziehbare Lade getrennt sind. Ist das Seifenquantum durchgemahlen und in das obere Trichterabteil zurückgelaufen, so zieht man die Lade heraus, und die Seife gelangt dann wieder zum ersten Walzenpaare. Soll die Seife dann schließlich aus der Maschine herausgeliefert werden, so wird das obere Abstreichmesserpaar gelöst, während das untere mittels Schrauben an die Walzen fest angedrückt wird. Hierdurch wird die Seife abge-



strichen und fällt in einen unter der Maschine stehenden Transportkasten.

Nun kann man das hintere Messerpaar wieder ab- und das vordere anstellen, neue Seife in den Füllkasten bringen und in vorbeschriebener Weise weiter arbeiten. Solche vierwalzigen Maschinen eignen sich jedoch nicht mehr für den Handbetrieb, da sie einen ganz bedeutenden Kraftaufwand erfordern.

Das Prinzip der Übertragbarkeit der Seife von einer Walze auf die anderen beruht auf der ungleichen Geschwindigkeit, mit der die letzteren in Umlauf gesetzt werden.

So erfaßt z. B. das erste Walzenpaar die Seife und zerquetscht sie derart, daß sie an der zweiten Walze, die sich mit größerer Geschwindigkeit dreht als die erste, haften bleibt. Eine noch größere Umfangsgeschwindigkeit hat wieder die dritte Walze, weshalb die Seife bei der Abgabe von der zweiten Walze an dieser haften bleibt, und ganz derselbe Fall wiederholt sich mit der vierten Walze, die am schnellsten arbeitet. Das Quantum Seife, das diese vierte Walze an die Messer abgibt, repräsentiert die Leistung der ganzen Maschine in einem bestimmten Zeitraume.

Fig. 156a und b zeigen zunächst eine Mahlmaschine mit vier Walzen. Diese hat ein Untergestell aus Gußeisen, das

Fig. 156a. Pihermaschine (Seifenreibemaschine mit 4 Walzen, Seitenansicht).

aus einem Stück besteht. Daran ist das erste Walzenpaar B und C befestigt, und darüber befindet sich der Trichter D, in welchen die Seifenspäne eingebracht werden. Auf dem Untergestell befinden sich zwei schräg stehende Träger, welche die Lagerständer der Walzen F und G des zweiten Paares umschließen, deren Arbeit die Seife zuletzt unterworfen wird. Die Lager des ersten Walzenpaares B und C sind im Innern eines Hohlraumes angeordnet, der oben von der Basis der genannten Träger begrenzt wird. Das Lager von C ist fest, aus einem Stück gegossen und mit dem Lager verbunden, das die Welle H trägt; dagegen ist das Lager von B beweglich, um die Entfernung der beiden Zylinder voneinander den jeweiligen Wünschen entsprechend einstellen zu können. Dies wird sehr leicht durch zwei Schrauben erreicht, die in die Lager selbst einge-

schraubt und außen mit Handgriffen d versehen sind, die ihre Bewegung ermöglichen.

Die Einrichtung des oberen Zylinderpaares ist viel komplizierter. Die Achsen dieser Zylinder ruhen an ihren Enden in den Lagern die sich innerhalb der Träger befinden. Letztere haben an der dem Zylinder zugekehrten Seite eine Fuge, in welcher die Lager befestigt sind. Die Befestigung der letzteren ist eine solche, daß sowohl die Entfernung der Lager F und G, wie der Lager F und C voneinander reguliert werden kann. Der obere Teil der Träger ist beim Gang der Maschine mit einem festen Deckel bedeckt, der durch zwei Bolzen befestigt ist. Durch diesen Deckel geht eine Welle k hindurch, die mit dem unteren Lager verbunden ist. Aber noch eine zweite Welle L geht durch die beiden Lager hindurch; sie ist im unteren Teil eingeschraubt, während der durch den oberen hindurch gehende Teil glatt ist. Hieraus folgt, daß k und L sich um sich selbst drehen können, k, wenn man k<sub>1</sub> dreht, und L durch einen Mechanismus, der aus einer wagerechten Achse f, zwei Schrauben ohne Ende f<sub>1</sub> und Triebrädern g, die auf L befestigt sind, besteht. Setzt man die beiden Achsen k in Bewegung, so bleiben die unteren Lager, welche jene umschließen, unbeweglich, während sich die beiden oberen Lager frei bewegen lassen. Hierdurch wird die Lage

Fig. 156b. Piliemaschine (Seifenreibemaschine mit 4 Walzen, Vorderansicht).

der Zylinder G und F zueinander geregelt. Der letztere bleibt bei dieser Art der Bewegung unverändert stehen; dreht man dagegen die Welle l, indem man auf f<sub>2</sub> drückt, so werden die unteren Lager und der Zylinder F in Bewegung gesetzt, während der Zylinder C unbeweglich bleibt. Werden die unteren Lager nach oben bewegt, so bewegt sich auch die Welle k, die oberen Lager und der Zylinder G in gleicher Richtung mit, während die Lage des letzteren zum Zylinder F bei dieser Bewegung nicht geändert wird. Der Verbindungsmechanismus der Wellen L und k hat eine sogenannte Isolierschraube, die gestattet, jede dieser Wellen einzeln in Bewegung zu setzen und dadurch den Parallelismus der Wellen zu regeln.

Der Bewegungsmechanismus selbst besteht aus zwei Riemenscheiben, die auf der Achse H befestigt sind, und einem auf derselben Welle be-

findlichen Zahnrad  $h$ , das mit 12 Zähnen versehen ist. Dieses Zahnrad greift unmittelbar in ein zweites Zahnrad  $i$  mit 55 Zähnen ein, das auf der Achse des feststehenden Zylinders  $C$  befestigt ist. Außerdem greift das Rad  $i$  in ein Rad  $j$  von 27 Zähnen, das auf der Achse des Zylinders  $F$  befestigt ist. Die Zylinder  $C$  und  $B$  erhalten ihre Bewegung durch die Räder  $k$  und  $l$  von 57 und 51 Zähnen, dagegen die Zylinder  $F$  und  $G$  durch die Räder  $m$  und  $n$  von 51 und 42 Zähnen. Man sieht hieraus leicht, daß die Zylinder eine verschiedene Umdrehungsgeschwindigkeit haben müssen, die nach dem Vorstehenden das wesentlichste Moment für die eigenartige Arbeitsweise der Maschine ist.

Im Betriebe kommen die Seifenspäne in den Trichter  $D_1$  und werden zuerst von dem Walzenpaar  $B$  und  $C$  verarbeitet. Sodann gelangt die Masse zwischen die Zylinder  $C$  und  $F$  und schließlich zwischen  $G$  und  $F$ . Auf diese Weise ist die Seife einmal durch die Maschine gegangen. Wie schon erwähnt, ist es notwendig, dieses Verfahren mehrere Male zu wiederholen, weshalb man die Seife von neuem in den Trichter gibt, was dadurch geschieht, daß die den Walzen anhaftende Masse nach dem Verlassen der Walze  $G$  aufgehoben und in den Rumpf  $D$  gebracht wird. Das Auffangen der Masse bei  $G$  geschieht mit Hilfe der Schaber  $N$  und  $N_1$ , wovon der eine glatt, der andere gezahnt ist. Soll die Seife aus der Maschine heraus, so bringt man an die Walze  $G$  zwei Abstreicher  $O$  und  $P$  an, die einen nochmaligen Durchgang durch die Walzen verhindern und die Masse in den Kasten  $Q$  befördern.

Von der Erwägung ausgehend, daß es unrationell ist, verschieden große Arbeitsleistungen von gleich großen Walzen ausführen zu lassen, und um die Möglichkeit zu bieten, weniger Arbeit von kleinen, mehr Arbeit dagegen von größeren Walzen leisten zu lassen, ist man dazu übergegangen, Maschinen zu bauen, deren Anordnung dies berücksichtigt und bei deren Bau überhaupt das Bestreben vorherrscht, verschiedene im Laufe der Jahre als Mängel der bisherigen Maschinen erkannte Eigentümlichkeiten zu beseitigen und an deren Stelle Besseres und Zweckentsprechenderes zu setzen. Namentlich die von der Firma Wilh. Rivoir in Offenbach a. M. herausgebrachten neuen Maschinen sind hier in erster Linie hervorzuheben, weshalb im folgenden näher auf die Eigentümlichkeiten eingegangen wird, welche diese neuen Piliermaschinen von den bis jetzt im Gebrauche befindlichen älteren Systemen unterscheiden. Zunächst ist in Berücksichtigung der oben erwähnten Tatsachen über die Notwendigkeit verschieden großer Walzen der Bau der letzteren so ausgeführt, daß sich beispielsweise die Durchmesser der kleinsten und größten Walze wie  $287 : 410$  verhalten, während die Länge der Walzen bei einer wie bei der anderen immer die gleiche innerhalb der Umrahmung bleibt.

Infolge dieser Anordnung ergibt sich selbstverständlich der Vorteil einer bedeutend geringeren Höhe und damit zusammenhängend ein wesentlich geringeres Gewicht der ganzen Maschine, außerdem wird aber auch durch die niedrigere und gedrängtere Bauart an Raum gespart, und den älteren Systemen gegenüber eine wesentlich leichtere

Bedienung ermöglicht, zumal da die zur Ingangsetzung nötige Kraft eine geringere sein kann als bei den alten Maschinen.

Der Fülltrichter dieser Piliermaschinen ist sehr groß gehalten, so daß er zur Aufnahme größerer Seifenquantitäten als bisher hinreicht und die Möglichkeit bietet, größere Mengen einer Seifensorte in einer Charge fertigzustellen. Diese größere Aufnahmefähigkeit findet jedoch ihren Ausdruck weniger in der Höhe, als vielmehr in der Breite des Trichters, so daß die Bedienung der Maschine trotzdem eine außerordentlich bequeme ist.

Besondere Erwähnung verdient auch die hier angewandte Antriebsweise der Walzen, da im Gegensatz zu der bisherigen bei diesen neuen Piliermaschinen zunächst diejenigen Walzen durch die Antriebswelle angetrieben werden, welche die größte Umdrehungsgeschwindigkeit besitzen. Durch die zwischen den Walzen vermittelte Seifenschicht stattfindende Reibung sucht nun die schneller gehende Walze die langsamer gehenden mitzureißen, wodurch die Zahnräder entlastet werden und wiederum eine Ersparnis an Betriebskraft erreicht wird. Die Maschine selbst ruht auf einer starken aus einem Stück gegossenen Fundamentplatte, die Stellung der Lagerböcke ist sicher und unverrückbar, so daß

Fig. 157. Kleinere Piliermaschine mit 3 Walzen.

Verschiebungen der Lager und Klemmung der Wellen in ihnen ausgeschlossen sind. Da die Zahnräder ferner mit gefrästen Zähnen versehen sind, so laufen diese Piliermaschinen leicht und vollkommen geräuschlos.

Die Walzen der Maschine sind aus grünem Syenit (Diorit-Porphyr) hergestellt, der sich für den gegebenen Zweck wegen seiner Härte, Feinkörnigkeit und großen Gleichmäßigkeit als ein besonders vorzügliches Material bewährt hat.

Die Abstreichmesser sind in der Weise angeordnet, daß man je ein Messerpaar durch Betätigung eines Handrades oder mittels Umlegen eines Handhebels zugleich ganz gleichmäßig andrücken bzw. lösen kann. Die Abnutzung der beiden Messer erfolgt hierdurch ebenfalls gleichmäßig, was bei der bisherigen Anordnung nicht möglich war, weil jedes Messer einzeln angedrückt und gelöst werden mußte.

Die besprochenen Maschinen werden sowohl mit 3 als auch mit 4 Walzen gebaut, wobei zu bemerken ist, daß die Seife, um fertig zu sein, eine dreiwalzige Maschine selbstverständlich öfter passieren muß, als eine solche mit 4 Walzen. In der Regel ist es notwendig, daß eine Seife, die auf einer vierwalzigen Maschine 4 Touren zu machen nötig hat, eine Maschine mit 3 Walzen sechsmal passieren muß.

Fig. 157 stellt eine dreiwalzige und Fig. 158a eine vierwalzige Pilierrmaschine von Wilh. Rivoir dar, Fig. 158b dieselbe Maschine in ihre Teile zerlegt.

Fig. 158a. Moderne große Pilierrmaschine mit 4 Walzen (Rückansicht).

Der Pelotense oder Seifenstrangpresse kommt die Aufgabe zu, die in der Pilierrmaschine gemahlene, gefärbte und parfümierte Seife wieder zu einer festen, zusammenhängenden Masse zu ballen und in Gestalt von Riegeln, die in beliebig große Stücke geteilt werden, zur Presse zu liefern. Zur Erreichung dieses Zweckes bediente man sich früher der verschiedenartigsten Maschinen, die in ihren wesentlichsten Teilen aus Hohlzylindern bestanden, die vertikal auf einem Gestell ruhten und an ihrem Ausgangsende mit auswechselbaren Mundstücken versehen waren. Der Zylinder wurde mit einer abgewogenen Menge Seife gefüllt, die mittels eines in den Zylinder genau eingepaßten, dicht abschließenden Kolbens durch Hand- oder Maschinenbetrieb zusammengepreßt und durch die erwähnte Mundöffnung in Form von Riegeln herausgepreßt wurde, um dann geteilt zur weiteren Verarbeitung unter die Seifenpresse zu kommen. Heute gibt man aber ganz allgemein

den kontinuierlich arbeitenden Strangpressen den Vorzug, die sofort nach Einfüllung der Seife zu arbeiten beginnen und ein fortwährendes Nachfüllen gestatten, ohne daß eine besondere Zusammenpressung und eine zeitweilige Außerbetriebsetzung der Maschine nötig wäre. Die Strangpresse besteht aus einem auf dem Fußboden fest montierten, eisernen Tischgestell, auf welchem ebenfalls ein mit Einfülltrichter versehener Hohlzylinder horizontal befestigt ist. Dieser Zylinder ist mit einer durch seine Längsachse hindurchgeführten Schneckenwelle versehen, die ihren Antrieb von hinten durch Zahnräder erhält. Der vordere Teil des Zylinders ist konisch und besitzt an seinem Endpunkte einen Doppelmantel, der zur Aufnahme von Wasser dient, das durch Dampf oder in sonst geeigneter Weise erhitzt werden kann, was zur Erzielung einer glatten und blanken Oberfläche der Seifenriegel notwendig ist. Auf der oberen Seite des äußeren Mantels befindet sich daher eine eventuell verschließbare Eingußöffnung, auf der Unterseite

Fig. 158b. Moderne große Pilschmaschine mit 4 Walzen in ihre Teile zerlegt.

ein Ablaufhahn, der zur Entleerung des Wassers nach stattgehabtem Gebrauche dient. Die Mündung des vorderen Konus ist mit einer Vorrichtung versehen, die ein Auswechseln der Mundstücke gestattet, die die Stärke und Form der austretenden Seifenriegel regulieren. Die im Innern des Zylinders rotierende Schneckenwelle, die sich nach vorn verjüngt, reicht nur bis zu einem bestimmten Punkte in den vorderen Konus hinein. An dieser Stelle wird vor der Schneckenwelle eine runde, mit vielen Öffnungen versehene Scheibe eingesetzt, die den vorderen Teil des Konus von dem hinteren Raume abschließt. Wenn nun die Schnecke die Seife nach vorn transportiert, so muß diese die Öffnungen der genannten Scheibe passieren und preßt sich dann im vorderen Teil des Konus so fest zusammen, daß sie die Strangpresse in Form eines homogenen, dichten und festen Stranges verläßt. Behufs bequemer Reinigung ist der Konus mit einer Vorrichtung versehen, die seine Öffnung und ein Vorziehen der Schneckenwelle ermöglicht.

Die Strangpressen werden in verschiedenen Größen gebaut, sodaß sie den Anforderungen sowohl kleinerer, als auch größerer Betriebe entsprechen.



Fig. 159a und b zeigen eine Seifenstrangpresse mit Schneckenwelle älterer Konstruktion. Durch den Trichter  $B_1$  wird die Seife einer

Fig. 159a. Fig. 159b.  
Querschnitt und Rückansicht einer Seifenstrangpresse.

Schnecke A zugeführt, die bei allmählich abnehmender Steigung sich derart verjüngt, daß der sie umschließende Gußmantel  $A_1$  einen durch

Fig. 160a. Seifenstrangpresse.

Drehung eines Parallelstückes erzeugten Rotationskörper bildet. Die von der sich drehenden Schnecke fortgeschobene Masse wird deshalb

stark zusammengepreßt und schließlich durch ein Gitter *a* in das auswechselbare Mundstück *I* gedrückt, das mit einer Doppelwand umgeben ist. Der zwischen dieser doppelten Wandung freibleibende Raum wird von Wasser durchströmt, das durch einen Gasbrenner erwärmt wird. Die Seife verläßt schließlich das Mundstück durch die kreisförmige, in dem aufgeschraubten Deckel befindliche Öffnung *I* in Form eines gleichmäßigen Stranges.

Die Schneckenachse *C* erhält ihre Drehung durch die Schraube *E* und das Wurmrad *F*, die von einem Gehäuse gänzlich umschlossen sind. Der Preßmantel *A*<sub>1</sub> wird gegen den Gestellteil *B* durch vier Schrauben *c* gehalten und von einer gegabelten Stütze *J* getragen, an welche das Zahnlager *H* angepreßt ist. Nach dem Lösen der Schrauben *c* läßt sich mit Hilfe des durch das Handrad *M* drehbaren Getriebes *L*, das in den mit Zähnen versehenen Bogen *H* greift, der Preßmantel in die punktierte Lage (Fig. 159a) bringen, worauf seine Reinigung bequem vorgenommen werden kann.

Fig. 160a zeigt eine Seifenstrangpresse moderner Konstruktion, wie sie von der Firma W. Rivoir in Offenbach gebaut wird.

Wenngleich die meisten Seifenstrangpressen so eingerichtet sind, daß die rotierende Schnecke die gemahlene Seife selbsttätig ergreift, so ist es doch häufig nötig, das Material nachzustoßen, um ein einigermaßen gleichmäßiges Eintreten in die Schnecke zu erreichen. Diese

Fig. 160b.

Operation ist gefährlich, zumal die Arbeiter sie meist unnötigerweise mit der Hand vornehmen. Viele Strangpressen sind daher mit einem automatischen Stampfwerk ausgestattet, welches das Nachfüllen der Seife erleichtert und dafür sorgt, daß die in den Trichter gebrachte Seife gleichmäßig von der Schnecke aufgenommen wird. Neuerdings hat man auch eine wesentliche Verbesserung dadurch getroffen, daß man an Stelle des Stampfwerkes zur zwangsläufigen Speisung der Schnecke eine Speisewalze (Fig. 160b) anordnete, welche gegen die Schnecke läuft und ihren Zweck vorzüglich erfüllt.

Der Einfülltrichter der Strangpresse wird meist sehr groß gehalten, so daß man große Mengen Seife gleichzeitig hineingeben kann, und ein Nachhelfen oder Nachstopfen von Hand in jeder Weise überflüssig wird.

In Fig. 161 ist eine Strangpresse für größere Leistungen, die von der Firma C. E. Rost & Co., Dresden geliefert wird und durch ihr gefälliges Aussehen anspricht, abgebildet.

Eine Besonderheit dieses Modelles ist, daß der Einschüttkasten durch Gelenke auf der einen und eine leichte lösbare Feststellvorrichtung auf der anderen Seite leicht umlegbar eingerichtet ist, um die Eintrittsöffnung in den Preßzylinder und die Speisewalze gut zugänglich zu machen.

Die Förderschnecke kann infolge ihrer zylindrischen Form leicht aus dem Preßzylinder herausgezogen und wieder ordnungsgemäß ein-

Fig. 161. Seifenstrangpresse.

gesetzt werden, so daß die gründliche Reinigung der Strangpresse nach Arbeitsbeendigung oder vor Verarbeitung einer anderen Seifensorte sehr erleichtert wird.

Die aus der Strangpresse kommenden Seifenriegel müssen, ehe sie unter die Presse gelangen, in Stücke geteilt werden. Man bedient sich zu diesem Zwecke ziemlich allgemein solcher Maschinen, welche für Fußbetrieb eingerichtet, ein freies Arbeiten mit beiden Händen gestatten<sup>1)</sup>. Daneben hat man aber auch Stückenschneidemaschinen konstruiert, welche unter Umgehung jeder Menschenkraft das Schneiden der aus der Strangpresse kommenden Seifenriegel in beliebig lange, stets gleich schwere Stücke bewerkstelligen.

Fig. 162.

Eine solche automatische Stückschneidemaschine von Rivoir ist durch die Fig. 162 und 163a und b dargestellt. Sie besteht in der Hauptsache in einer horizontalen, in ihren Lagern in der Längsrichtung verschiebbaren Welle *e* (Fig. 163), auf welcher das mit zwei Schneidewirten *n* bespannte Schneiderad *f*, der Anschlag *d*, eine mit zwei Anschlagarmen *i* versehene Scheibe *g* und eine Federbandkuppelung *l* befestigt sind. Letztere steht mit der auf der nicht rotierenden Welle *e* durch Riemen angetriebenen, ununterbrochen rotierenden Riemenscheibe *h* in Wechselwirkung. Wenn nun der aus der Strangpresse

<sup>1)</sup> Vgl. Figur 71.

kommende und über die Führungen *a* und *b* in die Schneidemaschine eintretende Seifenstrang gegen den in seiner Längsrichtung beliebig und genau auf seinen Abstand vom Schneidedraht *n*, also auf Stücken-

Fig. 163a. Aufriß.

Fig. 163b. Grundriß.

Fig. 163a und b. Automatische Stückenschneidemaschine.

länge, einstellbaren Anschlag  $d$  stößt und diesen Anschlag zurück-schiebt, so wird auch die mit dem Anschlag fest verbundene Welle  $e$  mit allen auf ihr befestigten in der Längsrichtung zurück, also nach rechts geschoben, was die Betätigung der Bandkuppelung und damit die Drehung der Welle durch die Riemenscheibe  $h$  und folglich das Abschneiden des Seifenstückes durch den Schneidedraht  $n$  des ebenfalls in Drehbewegung versetzten Schneiderades  $f$  zur Folge hat. Durch die besondere Form der Scheibe  $g$  und die Betätigung des Anschlages  $o$  wird hierbei das abgeschnittene Seifenstück frei und fällt auf das Transporttuch herab, während gleichzeitig durch den von einer Spiral-

Fig. 164. Automatische Stückenschneidemaschine.

feder gezogenen Hebel  $m$  das ganze System wieder in seine Ursprungsstellung (also nach links) zurückgeschoben, die Kuppelung ausgerückt und die Drehbewegung der Welle aufgehoben wird, wobei zugleich der gegen den Anschlag  $k$  anschlagende Arm  $i$  der Scheibe  $g$  dafür sorgt, daß die Welle gerade eine halbe Umdrehung macht. Hiermit steht dann die Maschine wieder in der Ursprungsstellung und ist für das Abschneiden eines weiteren Stückes bereit. Die Maschine schneidet also bei jeder halben Umdrehung der Welle  $e$ , deren Umdrehung der Seifenstrang selbst veranlaßt, von dem Seifenstrang ein Stück ab, dessen Länge dem einstellbaren Abstände des Anschlages  $d$  vom Schneidedrahte  $n$  entspricht.

Auch C. E. Rost & Co. in Dresden haben eine mit der Strangpresse unmittelbar in Verbindung stehende automatische Seifenstrang-Abschneidemaschine hergestellt (Fig. 164). Die Arbeitsweise dieser Ma-



maschine ist etwa die folgende: Der aus dem Strangpressenmundstück hervortretende Seifenstrang stößt gegen eine an der Abschneidemaschine vorhandene Längen-Einstellvorrichtung und verschiebt diese in der Bewegungsrichtung solange, bis die gewünschte Stücklänge erreicht ist. In diesem Moment fällt eine Klinke in den Antriebsmechanismus ein und bewirkt eine entsprechende Drehung des zweiarmigen Schneidebügels, der nunmehr ein Seifenstück von der Seifenstange abschneidet. Da sich letztere naturgemäß ununterbrochen aus dem Pressenmundstück heraus fortbewegt, muß der Schneidebügel während des Durchschneidens in der Strangrichtung mitwandern, um einen genau rechtwinkligen Schnitt auszuführen. Danach aber geht er in seine Anfangsstellung zurück und ist für die Ausführung des nächsten Schnittes bereit.

Wie schon eingangs erwähnt<sup>1)</sup>, ist man im Lauf der Zeit dazu übergegangen, den Erstarrungs- und Trockenprozeß der Seife durch besondere Vorrichtungen abzukürzen, und besonders die Feinseifenindustrie hat ein großes Interesse, die hier gewonnenen Erfahrungen nutzbringend an-

Fig. 165. Trockenapparat mit Aufnahme von Seifenplatten oder Riegeln von dem über dem Apparat gelegenen Stockwerk aus.

zuwenden, weil sie bei der Herstellung piliert Seifen Grundseifen mit einem äußerst geringen Wassergehalt benötigt. Es bietet daher auch einen wesentlichen Vorteil, die den verschiedenartigen Kühlapparaten entnommenen Platten unmittelbar einem Trockenapparat zuzuführen. Die Anordnung solcher Trockenapparate (Fig. 165) ist der Firma C. E. Rost & Co. in Dresden geschützt und wird von ihr als Spezialität zur Ausführung gebracht. Unmittelbar über der Walzenmaschine, die dem Apparat selbst die Seife zuführt, und zwar meist in dem über der Maschine gelegenen Stockwerk, ist eine Zerkleinerungsmaschine angeordnet, die die unzerteilten Seifenplatten aufnimmt, in Späne schneidet und diese in den Einschüttkasten der Walzenmaschine fallen läßt.

In größeren Betrieben, besonders aber in solchen, die ohne Kühlanlage arbeiten, ist es naturgemäß das Einfachste, dem Trockenapparat die Seife in flüssigem Zustande zuzuführen, in dessen Kühlwalzwerk erstarren zu lassen und hierauf in der bekannten Weise zu trocknen. Auch diese Bauart wird von der vorgenannten Firma als Spezialität ausgeführt und ist hier durch Fig. 166 veranschaulicht.

<sup>1)</sup> Vgl. S. 232.

Fig. 167a und b zeigen die Einzelheiten eines Kühlwalzwerkes, wie es an den Grundseifen-Kühl- und Trockenapparaten angebracht ist. Die Kühlwalzen sind paarweise übereinander angeordnet, die Seife

fließt dem oberen Walzenpaare zu, wird durch Abstreichmesser abgestrichen, und fällt aladann in das nächste Walzenpaar.

Der Vorteil dieser Anordnung liegt darin, daß die Walzen sehr leicht umstellbar sind, unbedingt die ihnen zugeführte Seife aufnehmen und weitergeben, ohne daß irgendwelche Gelegenheit zu Stockungen geboten ist. Einige andere Systeme arbeiten auch mit mehr als zwei Walzen hintereinander, so daß sich die Seife von der zweiten Walze auf die dritte und von der dritten auf die vierte und so fort übertragen muß. Hierbei ist es jedoch außerordentlich schwer, die Walzen so genau einzustellen, daß die Übertragung richtig erfolgt.

Fig. 167 a. Kühlwalzwerk für flüssige Grundseife.

Die Walzen selbst sind als Hohlwalzen ausgebildet und werden von Kühlwasser durchflossen, doch sollen sie nicht völlig kalt gehalten werden, da eine Erwärmung bis zu einem gewissen Grade durchaus vorteilhaft ist. Denn die Seife soll schon auf dem Kühlwalzwerk einen wesentlichen Prozentsatz an Wasser verlieren, da ein Trockenapparat mit Kühlwalzwerk ungefähr 20 % mehr leisten muß, als derselbe Apparat, dem in der Form gekühlte und auf der Spanhobelmaschine zerkleinerte Seife zugeführt wird.

Der Bau des eigentlichen Trockenapparates selbst ist der gleiche, ob gekühlte Platten oder flüssige Seife getrocknet werden sollen. In einem allseitig dicht abgeschlossenen Gehäuse sind mehrere Transporttücher übereinander angeordnet, auf deren oberstes die zu trocknende Seife in Form von Spänen zuerst gelangt. Auf diesem Tuch wird die Seife in horizontaler Richtung fortbewegt, fällt am Ende des ersten Tuches auf das zweite und dritte und gelangt schließlich in einen im

Trockenraume untergebrachten Wagen oder durch eine Öffnung ins Freie, nachdem ihr durch eingeführte Trockenluft etwa 20 % an Feuchtigkeit entzogen worden sind.




Fig. 167b. Kühlwalzwerk für flüssige Grundseife.

Die Zuführung der Trockenluft erfolgt durch einen Ventilator, der entweder saugend oder, weniger vorteilhaft, drückend wirkt. Vor der

Berührung mit der Seife wird die Trockenluft in einem Rippenrohrsystem angewärmt und, nachdem sie den Trockenraum von unten nach oben durchströmt hat, an der höchsten Stelle abgesaugt. Hierdurch wird erreicht, daß die auf dem untersten Transporttuch befindliche, bereits weitgehend vorgetrocknete Seife nur mit der eben aus der Heizkammer austretenden, für Feuchtigkeit besonders aufnahmefähigen Luft in Berührung kommt und daher noch vollends getrocknet wird, während das oberste Transporttuch, auf dem die noch nasse und weiche Seife liegt, lediglich von der bereits fast mit Feuchtigkeit gesättigten abziehenden und abgekühlten Luft berührt wird.

Die Firma C. E. Rost & Co. in Dresden verwendet zu ihren mechanischen Seifentrockenapparaten ein besonders luftdurchlässiges Spezialgewebe, welches ohne Führungsketten einwandfrei arbeitet und wesentlich dauerhafter ist als die sonst üblichen drahtgazeartigen Transporttücher mit den engen Maschen, die sich sehr leicht mit Seife verschmieren und dann nicht mehr genügend luftdurchlässig sind.

Den gegebenen Raum- und Betriebsverhältnissen kann bei Anordnung der Trockenapparate in den meisten Fällen ohne Schwierigkeit Rechnung getragen werden. Bei niedrigen Betriebsräumen werden weniger Transporttücher übereinander angeordnet, die dann aber länger und breiter sein müssen, um die erforderliche Trockenfläche zu erzielen. Die Aufgabe der Seife kann dann von dem über dem Apparat gelegenen Stockwerke aus, die Entnahme der getrockneten Seife von dem tiefer gelegenen erfolgen. Bei hohen Räumen dagegen werden vorteilhafterweise mehr Transporttücher übereinander angeordnet, um die verfügbare Höhe auszunutzen und an Grundfläche zu sparen.

Fig. 168 stellt den neuesten Trockenapparat von Rivoir mit darauf montiertem Kühlwalzwerk dar, dessen Vorteile im wesentlichen dadurch gegeben sind, daß ein Ventilator (oder zwei Ventilatoren) am einen Apparatende derart angeordnet ist, daß die Luft zwischen den Rippen der Heizkörper hindurch den Apparat in Längsrichtung durchströmt. Die Trockenluft findet bei dieser Anordnung nur sehr geringen Widerstand im Apparat und durchfließt letzteren in großer Menge unter günstiger Ausnutzung der Ventilatorleistung, so daß alle Transporttücher dabei gleichmäßig bestrichen werden.

Die Apparate dieses neuen Systems haben sich in der Praxis gut bewährt. Ihr Nutzeffekt soll höher als der anderer Systeme sein, so daß bei gleicher Leistung Dampf- und Kraftverbrauch geringer sind als früher.

Der Apparat selbst besteht aus einem Kühlwalzwerk mit 1—3 Paar Walzen aus Kruppschem Hartguß, der wegen der Glashärte seiner Oberfläche den Gebrauch von scharfen Abstreichmessern aus Stahl erlaubt, die zur Erzielung dünner, leicht durchtroknender Späne unerlässlich sind. Die Walzen und ihre Wellen sind hohl und mit Stopfbüchsen und Rohranschlüssen für das Kühlwasser versehen. Behufs innerer Reinigung sind die Walzen von den Wellen abnehmbar. Das Kühlwalzwerk kann selbstverständlich ohne weiteres auch zur Verarbeitung gehobelter Grundseifen benutzt werden, indem man zweckmäßigerweise über dem Kühlwalzwerk eine Spanhobelmaschine an-

Fig. 168.

1



ordnet, die die in Riegeln oder Platten zugeführte Seife in Späne zerkleinert.

Das Transporttuch besitzt eine Breite von 1,5 m. Die Einzeltücher bestehen aus starkem, dichtem Segeltuch, sind an den Kanten verstärkt und an Treibketten angenietet, welche die Tücher zwangsläufig führen. Außerdem sind die Tücher von zahlreichen Tragwalzen aus nahtlosem, gezogenem Stahlrohr im Abstand von nur etwa 600 mm von Walze zu Walze abgetragen. Der Antrieb erfolgt auf beiden Apparatenden, derart, daß immer die oberen Kettenpaare (d. h. die die Seife tragenden Tuchteile) die gezogenen und gestreckten sind. Die Anordnung von Ketten und Tragwalzen erlaubt es, die Tücher ohne jede Spannung ganz locker laufen zu lassen, wodurch jegliche Beanspruchung derselben vermieden ist und eine unbegrenzte Haltbarkeit erzielt wird. Die nutzbare Oberfläche der Tücher ist so groß bemessen, daß die Seife sich nicht zu dicht schichtet, jeder einzelne Span von der Trockenluft genügend getroffen werden kann und die Trocknung bei nicht zu hoher Temperatur durchgeführt wird, um der Farbe der Seife nicht zu schaden. Die Schichtung der Seife erfolgt in nur 1,3 m Breite, damit beiderseits ein freier Rand bleibt und keine Seife herunterfallen und verloren gehen kann.

Nach dem Passieren der Hälfte der Transporttücher wird die Seife nochmals durch ein Zwischenwalzwerk mit zwei für Wasserkühlung eingerichteten Walzen zermahlen, um Späne mit einer neuen Oberfläche zu bilden und dadurch eine noch gleichmäßigere Trocknung zu erzielen.

Die Heizungsanlage wird aus Spezialheizkörpern gebildet, die aus nahtlosen Stahlrohren mit angepreßten Rippen bestehen und vollkommen frei von Dichtungsstellen, in Gruppen autogen zusammengeschweißt und so übereinander und nebeneinander angeordnet sind, daß sie einzeln abgestellt und die Temperaturen im Apparat genau einreguliert werden können. Ein oder zwei Ventilatoren von großem Flügeldurchmesser sorgen für die notwendige Luftzirkulation.

Das Ganze ist auf und in ein Gehäuse aus Hartholz montiert, das stark, dicht und exakt gearbeitet, größtenteils mit Fenstern versehen ist, um das Innere des Apparates stets vor Augen zu haben.

Sämtliche Lager am Apparat sind Kugellager, auch die zahlreichen Tragwalzen der Tücher laufen auf Kugeln, wodurch leichter Gang und geringer Kraftbedarf erzielt und der Verschmutzung des Apparates und der Seife durch Schmieröl vorgebeugt ist.

Der Antrieb des Apparates kann von einer Transmission aus erfolgen, doch ist ein direkter elektrischer Antrieb im allgemeinen vorzuziehen. In letzterem Falle ist ein Motor zum Antrieb des Kühlwalzwerkes, des Tüchermechanismus und des Zwischenwalzwerkes, ein zweiter Motor zum Antrieb des Ventilators oder der Ventilatoren erforderlich, die beide auf dem Apparatgehäuse Platz finden.

Fig. 169 zeigt im Schnitt den Dispositionsplan für eine moderne mittelgroße Fabrik piliierter Seifen. Links ist die Siederei angedeutet. Die zur Verarbeitung bestimmten Öle und Laugen werden durch

Montejus oder Pumpe den über den Siedekessel angeordneten Laugen- und Ölbehältern zugeführt, um von da aus nach Bedarf den Siede-




Fig. 169.

kesseln zuzufießen. Die abgesetzte Kernseife wird mittels Schwenkrohr aus dem Siedekessel abgelassen, fließt einem mit Sieb versehenen Pumpenvorbehälter zu, und die darunter aufgestellte Seifenpumpe pumpt die Seife in den Seifenvorratsbehälter im obersten Stockwerk der Feinseifenfabrik.

Vom Seifenvorratsbehälter fließt die Seife dem Kühlwalzwerk des Trockenapparates zu, verläßt den Trockenapparat in Form getrockneter Späne und zwar derart, daß sie durch die Geschoßdecke hindurch in große Sammelräume fällt. Für zwei Qualitäten Grundseife sind zwei Sammelräume nebeneinander angeordnet, die nach Wunsch abwechselnd vom Trockenapparat aus beschickt werden können. Es ist notwendig, diese Sammelräume so groß zu halten, daß die getrockneten Seifenspäne sich in lockeren Haufen sammeln können, damit genügend Luft hinzutreten und die warm vom Trockenapparat kommende Seife abkühlen und ausdünsten kann.

Von den Sammelräumen aus wird die Seife vorteilhaft in 50 kg fassende Transportkisten abgewogen und zunächst der Mischmaschine, dann der Piliemaschine und Strangpresse zugeführt. Von hier gelangt sie zu der automatischen Stückschneidemaschine und wird schließlich den im gleichen oder einem benachbarten Raum aufgestellten Stückpressen zugeführt, wo sie ihre letzte Verkaufsform erhält.

### Vorschriften für pillierte Feinseifen.

Über das Färben und Parfümieren der pillierten Feinseifen ist schon eingangs gesprochen und auf die Grundzüge hingewiesen worden, welche in diesem Falle von Bedeutung für die Sache selbst sind. Es soll nun an Hand verschiedener, mustergültiger Parfümzusammenstellungen gezeigt werden, wie die einzelnen Geruchsstoffe zueinander passen und welche Quantitäten derselben ungefähr erforderlich sind. Jeder, der sich mit der Fabrikation pillierter Seifen beschäftigen will, wird übrigens wenn er den Preis kennt, den er für seine Seifen erzielt, zunächst die Gestehungskosten seiner Grundseifen berechnen müssen, sodann die Verarbeitungskosten, sowie die Handlungs- und sonstigen Unkosten, wie Aufmachung, Verpackung, Umsatzsteuer usw., darauf schlagen, um die Quantität und Qualität der ätherischen Öle bestimmen zu können, welche er anwenden darf, damit ihm ein entsprechender Gewinn verbleibt.

Selbstverständlich werden aber die nachstehend angegebenen Vorschriften nur einen bedingten Wert haben können, da jede größere Feinseifenfabrik ihre eigenen, bewährten Geruchskompositionen besitzt, welche als Fabrikationsgeheimnis behandelt werden, während neu gegründete Geschäfte bestrebt sein müssen, durch eigenartige Zusammenstellungen sich einen Kreis treuer Abnehmer zu sichern; denn nur das Neue, noch nicht Vertretene führt dem neuen Geschäft vorzugsweise Konsumenten zu, während man das Altbewährte auch nur beim alten, bewährten Hersteller sucht und bevorzugt.

**Bittermandelseife.**

50 kg weiße Grundseife.

**Parfüm:**

50 g Geraniumöl, afrikanisches,  
 50 „ Bergamottöl,  
 400 „ Bittermandelöl, künstliches  
 (chlorfrei).

**Canangaseife.**

50 kg Palmölgrundseife.

**Parfüm:**

310 g Canangaöl,  
 125 „ Bergamottöl,  
 200 „ Lavendelöl, feinstes,  
 2 „ Moschus, künstlicher.

**ES-Bouquet-Seife.**

50 kg weiße Grundseife.

**Farbe:**

100 g Rehbraun.

**Parfüm:**

200 g Lavendelöl,  
 100 „ Bergamottöl,  
 50 „ Eugenol,  
 5 „ Vetiveröl,  
 50 „ Perubalsam,  
 50 „ Benzylazetat,  
 10 „ Anisaldehyd,  
 20 „ Geraniumöl,  
 5 „ Zibeth,  
 2 „ Moschus, künstlich.

**ES-Bouquet-Seife.**

50 kg Palmölgrundseife.

**Farbe:**

20 g Zinnober,  
 175 „ Seifenbraun.

**Parfüm:**

90 g Bergamottöl,  
 210 „ Geraniumöl,  
 10 „ Jasminöl, künstliches,  
 15 „ Hyazinthin (Schimmel & Co.),  
 100 „ Eugenol,  
 125 „ Benzoetinktur, hergestellt aus  
 1 kg Benzoe (Siam) und 2 kg Sprit,  
 100 „ Tolubalsamtinktur, aus 1 kg  
 Tolubalsam und 3 kg Weingeist  
 bereitet,  
 2 „ Zibeth, in der Reibschale mit  
 50 „ Irispulver verrieben.

**ES-Bouquet-Seife.**

50 g Palmölgrundseife.

**Farbe:**

30 g Zinnober,  
 200 „ Zuckerkulleur.

**Parfüm:**

170 g Bergamottöl,  
 185 „ Rosenöl, künstliches,  
 20 „ Jasminöl, künstliches,  
 150 „ Lavendelöl,  
 200 „ Benzoetinktur.

**Fliederseife.**

50 kg Talggrundseife.

**Farbe:**

40 g Zinnober, heller,  
 10 „ Ultramarinblau.

**Parfüm:**

150 g Heliotropin,  
 10 „ Vanillin,  
 5 „ Bittermandelöl, künstliches  
 (chlorfrei),  
 300 „ Terpeneol,  
 120 „ Lavendelöl,  
 50 „ Linaloeöl,  
 1 ½ „ Moschus, künstlicher (Baur).

**Fliederseife.**

50 kg Talggrundseife.

**Farbe:**

50 g Zinnober, heller,  
 20 „ Ultramarinblau.

**Parfüm:**

200 g Terpeneol,  
 200 „ Bergamottöl,  
 10 „ Bittermandelöl, künstliches  
 (chlorfrei),  
 5 „ Vanillin,  
 85 „ Ylang-Ylangöl, künstliches,  
 75 „ Geraniumöl,  
 5 „ Aubépine,  
 2 „ Moschus, künstlicher (Baur).

**Floridawasserseife.**

50 kg Talggrundseife.

**Farbe:**

15 g Hausseifengelb.

**Parfüm:**

150 g Lavendelöl,  
 150 „ Cassiaöl, künstliches  
 (Schimmel & Co.),  
 60 „ Rosmarinöl,  
 60 „ Thymianöl, rotes,  
 200 „ Bergamottöl,  
 5 „ Vanillin,  
 15 „ Vetiveröl.

**Gartennelkenseife.**

50 kg Talggrundseife.

**Parfüm:**

200 g Eugenol,  
 50 „ Vetiveröl,  
 50 „ Rosenöl, künstliches,  
 200 „ Benzoetinktur,  
 20 „ Ylang-Ylangöl, künstliches,  
 20 „ Cassiaöl, künstliches  
 (Schimmel & Co.),  
 2 „ Moschus.

Die Tolubalsamtinktur und Benzoetinktur sind, wie bei Eß-Bouquet-Seife angegeben, zusammengesetzt.

**Heliotropseife.**

50 kg weiße Grundseife.

**Farbe:**

20 g Lavendelblau,  
 20 „ Zinnober, hell.

**Parfüm:**

375 g Heliotropin,  
 20 „ Vanillin,  
 5 „ Bittermandelöl, künstliches  
 (chlorfrei),  
 5 „ Eugenol,  
 1 „ Moschus, künstlicher.

**Heuduftseife.**

50 kg Palmölgrundseife.

**Farbe:**

20 g Maigrün, dunkel.

**Parfüm:**

135 g Lavendelöl,  
 120 „ Bergamottöl,  
 20 „ Neroliöl, künstliches,  
 5 „ Irisöl,  
 200 „ Cumarin,  
 1 „ Moschus, künstlicher.

**Honigseife.**

50 kg Palmölgrundseife.

**Farbe:**

5 g Hausseifengelb, in kochendem  
 Wasser zu lösen.

**Parfüm:**

200 g Zitronellöl (Java),  
 200 „ Lemongrasöl,  
 100 „ Geraniumöl, afrikanisches,  
 5 „ Vanillin,  
 65 „ Eugenol.

**Indische Blumenseife.**

50 kg Talggrundseife.

**Farbe:**

20 g Hausseifengelb.

**Parfüm:**

20 g Rosenöl, echtes,  
 75 „ „ künstliches,  
 200 „ Geraniumöl,  
 30 „ Patchouliöl,  
 10 „ Vetiveröl,  
 50 „ Sandelholzöl,  
 85 „ Verbenaöl,  
 50 „ Portugalöl,  
 100 „ Bergamottöl,  
 1 „ Zibeth,  
 1 „ Moschus, künstlicher.

**Jockeiklubseife.**

50 kg Talggrundseife.

**Farbe:**

50 g Zinnober.

**Parfüm:**

100 g Rosenöl, künstliches,  
 100 „ Geraniumöl,  
 130 „ Eugenol,  
 30 „ Hyazinthin,  
 10 „ Cassiaöl, künstliches  
 (Schimmel & Co.),  
 30 „ Jasminöl, künstliches,  
 3 „ Moschus, künstlicher.

**Kölnisch-Wasserseife.**

50 kg weiße Grundseife.

**Parfüm:**

110 g Zitronenöl,  
 200 „ Bergamottöl,  
 30 „ Neroliöl, künstliches,  
 20 „ Ylang-Ylangöl,  
 150 „ Lavendelöl,  
 30 „ Rosmarinöl, französisches,  
 3 „ Zibeth.

**Konkurrenz-Seife.**

25 kg weiße Grundseife,  
 25 „ Palmölgrundseife.

**Parfüm:**

150 g Lavendelöl, feinstes,  
 5 „ Nerolin,  
 5 „ Cassiaöl, künstliches  
 (Schimmel & Co.),  
 100 „ Petitgrainöl,  
 250 „ Bergamottöl,  
 3 „ Moschus.

**Lanolin-Creme-Seife.**

50 kg weiße Grundseife,  
2 „ Lanolin.

**Farbe:**

300 g Geraniumöl,  
50 „ Bergamottöl,  
10 „ Benzylazetat,  
10 „ Cassiaöl,  
10 „ Vetiveröl,  
3 „ Zibeth.

**Lattichseife**

(Savon au Suc de Laitue).

50 kg Talggrundseife.

**Farbe:**

200 g Maigrün, hell.

**Parfüm:**

300 g Lavendelöl,  
125 „ Bergamottöl,  
75 „ Petitgrainöl, amerikanisches,  
30 „ Safrol,  
10 „ Pfefferminzöl,  
2 „ Zibeth, mit 30 g Kartoffelmehl  
in der Reibschale verrieben.

**Lattichseife**

50 kg Talggrundseife.

**Farbe:**

100 g Maigrün, helles,  
100 „ „ dunkles.

**Parfüm:**

400 g Lavendelöl, feinstes,  
50 „ Cassiaöl, künstliches  
(Schimmel & Co.),  
30 „ Ylang-Ylangöl, künstliches  
(Schimmel & Co.),  
15 „ Jasminöl, künstliches  
(Schimmel & Co.),  
120 „ Pomeranzenöl, bitteres,  
2 „ Moschus, künstlicher (Baur).

**Lavendelblütenseife.**

50 kg weiße Grundseife.

**Farbe:**

50 g Maigrün, hell.

**Parfüm:**

3 g Zibeth,  
480 „ Lavendelöl, feinstes,  
50 „ Rosmarinöl, französisches,  
10 „ Neroliöl, künstliches.

**Lavendelseife.**

50 kg weiße Grundseife.

**Parfüm:**

300 g Lavendelöl, feinstes,  
80 „ Bergamottöl,  
10 „ Benzylazetat,  
10 „ Canangaöl (Java),  
10 „ Sandelholzöl,  
10 „ Ylang-Ylangöl,  
5 „ Zibeth.

**Farbe:**

100 „ Seifengrün.

**Lilienmilchseife.**

50 kg weiße Grundseife.

**Parfüm:**

100 g Bergamottöl,  
150 „ Lavendelöl,  
30 „ Neroliöl, künstliches,  
5 „ Rosenöl, künstliches,  
10 „ Irisöl,  
1 „ Moschus, künstlicher.

**Lilienmilchseife.**

50 kg weiße Grundseife.

**Farbe:**

200 g Geraniumöl,  
10 „ Rosenöl, künstlich,  
75 „ Bergamottöl,  
10 „ Eugenol,  
50 „ Petitgrainöl,  
5 „ Patchouliöl,  
10 „ Vetiveröl,  
50 „ Lavendelöl,  
5 „ Bittermandelöl,  
2 „ Moschus, künstlich.

Bei dieser Seife ist ganz besonders  
auf eine tadellos reinweiße Grundseife  
zu achten.

**Maiglöckchenseife.**

50 kg weiße Grundseife.

**Farbe:**

100 g Maigrün, helles.

**Parfüm:**

235 g Bergamottöl,  
200 „ Linalool,  
120 „ Ylang-Ylangöl, künstliches,  
160 „ Terpeneol,  
2 „ Zibeth.



**Mandelblütenseife.**

50 kg Talgrundseife.

Parfüm:

- 200 g Bittermandelöl, künstliches  
(chlorfrei),  
150 „ Geraniumöl,  
50 „ Eugenol,  
120 „ Zitronenöl,  
10 „ Vetiveröl,  
15 „ Irisöl,  
1 „ Moschus,  
1 „ Zibeth.

**Mandelblütenseife.**

50 kg weiße Grundseife.

Parfüm:

- 400 g Bittermandelöl, künstliches  
(chlorfrei),  
200 „ Benzylazetat (chlorfrei),  
3 „ Moschus, künstlich.  
Die Seife bleibt ungefärbt.

**Märzveilchenseife.**

50 kg Palmölseife aus gebleichtem Palmöl.

Parfüm:

- 150 g Bergamottöl,  
50 „ Neroliöl, künstliches  
(Schimmel & Co.),  
60 „ Ylang-Ylangöl, künstliches  
(Schimmel & Co.),  
40 „ Irisöl,  
1 „ Moschus, künstlicher (Baur),  
„ Irispulver.

Die Seife bleibt ungefärbt, da das  
Irispulver in der Seife nachdunkelt,  
wodurch diese einen hellbraunen Ton  
erhält.

**Moschusseife.**

50 kg Palmölgrundseife.

Farbe:

- 100 g Kölnerbraun,  
20 „ Zinnober.

Parfüm:

- 100 g Geraniumöl, afrikanisches,  
10 „ Cassiaöl, künstliches,  
50 „ Sandelholzöl, feinstes,  
5 „ Vetiveröl,  
10 „ Moschus, künstlicher.

**Patchouliseife.**

50 kg Palmölgrundseife.

Farbe:

100 g Maigrün.

Parfüm:

- 420 g Lavendelöl,  
50 „ Patchouliöl,  
12 „ Vetiveröl.

**Rosenseife (rot).**

50 kg weiße Grundseife.

Farbe:

100 g Zinnober, hell.

Parfüm:

- 240 g Geraniumöl, afrikanisches,  
10 „ Rosenöl, künstliches  
(Schimmel & Co.),  
5 „ Hyazinthin (Schimmel & Co.),  
2 „ Vetiveröl,  
5 „ Sandelholzöl, feinstes,  
1 „ Moschus, künstlicher.

**Rosenseife (rosa).**

50 kg weiße Grundseife.

Farbe:

50 g Zinnober, hell.

Parfüm:

- 2 g Hyazinthin,  
430 „ Geraniumöl, afrikanisches,  
10 „ Neroliöl, künstliches,  
5 „ Eugenol,  
2 „ Zibeth,  
20 „ Lavendelöl, feinstes.

**Rosenseife (gelb).**

50 kg weiße Grundseife.

Farbe:

- 5 g Hausseifengelb, in kochendem  
Wasser gelöst.

Parfüm:

- 10 g Rosenöl, künstliches  
(Schimmel & Co.),  
10 „ Neroliöl, künstliches,  
215 „ Geraniumöl,  
20 „ Petitgrainöl, amerikanisches,  
5 „ Patchouliöl,  
1 „ Moschus, künstlicher,  
3 „ Vetiveröl.

**Rosenseife (weiß).**

50 kg weiße Grundseife.

Parfüm:

- 320 g Geraniumöl, afrikanisches,  
5 „ Rosenöl, künstliches  
(Schimmel & Co.),  
20 „ Jasminöl, künstliches,  
25 „ Neroliöl, künstliches,  
5 „ Patchouliöl,  
2 „ Zibeth.

**Veilchenseife.**

50 kg Palmölgrundseife,  
2 „ Iriswurzelpulver.

**Farbe:**

30 g Rehbraun.

**Parfüm:**

15 g Irisöl,  
25 „ Neroliöl, künstliches,  
15 „ Jasminöl, künstliches,  
100 „ Bergamottöl,  
3 „ Rosenöl, künstliches,  
3 „ Zibeth.

**Windsorseife (braun).**

50 kg Palmölgrundseife.

**Farbe:**

50 g Rehbraun,  
50 „ Seifenbraun.

**Parfüm:**

210 g Kümmelöl,  
215 „ Lavendelöl,  
125 „ Thymianöl, rotes,  
50 „ Cassiaöl, künstliches,  
55 „ Rosmarinöl, französisches,  
1 „ Zibeth.

**Ylang-Ylangseife (ungefärbt).**

50 kg Talggrundseife.

**Parfüm:**

200 g Ylang-Ylangöl, künstliches,  
150 „ Bergamottöl,  
70 „ Eugenol,  
50 „ Jasminöl, künstliches,  
10 „ Irisöl,  
100 „ Lavendelöl,  
2 „ Zibeth.

**Transparentfeinseifen.**

Unter Transparentfeinseifen, oftmals auch Glycerinseifen genannt, versteht man durchscheinende, glasartig aussehende Seifen, die früher in der Weise hergestellt wurden, daß man reine, weiße und stark ausgetrocknete Kernseifen in möglichst feine Späne hobelte und mit gleichen Gewichtsteilen hochprozentigen Alkohols im Dampfbade zur Lösung brachte. Alsdann wurde ein Teil des Alkohols wieder abdestilliert, und zwar wurde die Destillation so lange fortgesetzt, bis ein an einem Glasstäbchen herausgenommener Tropfen Seife schnell zu einer harten transparenten Masse erstarrte. In diesem Zustande wurde die Seife parfümiert und geformt.

Ein altes Werk über die Fabrikation der Seife aus dem Jahre 1833 erwähnt schon die Herstellung von Transparentseifen und beschreibt sie folgendermaßen: „Zur transparenten Seife bedient man sich der nach obiger Art zubereiteten Windsorseife (parfümierte, mit Aschenlauge klargesottene Talgkernseife), die jedoch nicht parfümiert zu sein braucht; doch schadet es übrigens nicht, wenn sie es ist. Die Seife wird in ganz dünne Scheiben zerschnitten und diese alsdann eine Zeitlang an einen warmen Ort zum Abtrocknen gestellt, wobei sie indes vor Staub bewahrt sein muß. Ist es so weit gediehen, daß sich die Seife zu Pulver zerreiben läßt, so ist sie hinreichend vorbereitet. Es werden nun 4 Teile durchaus wasserfreier Alkohol und 1 Teil gepulverte Seife in die Destillierblase getan, und diese wird recht fest mit einer aufgebundenen Blase geschlossen. Jetzt wird ein sehr gelindes Feuer von Holzkohlen untergelegt und dieses 24 Stunden unterhalten, wobei von Zeit zu Zeit die

Masse durcheinander gerührt wird; hierauf muß aber jedesmal gleich die Blase wieder aufgebunden werden. Durch diese Digestion zergeht die Seife völlig, so daß eine ganz durchsichtige Flüssigkeit entsteht, in der sich durchaus keine Klümpchen (unaufgelöste Seifenstückchen) mehr zeigen dürfen, widrigenfalls die Auflösung noch nicht vollkommen ist. Nach geschehener Auflösung wird der Helm aufgesetzt und das Feuer verstärkt, doch nicht mehr, als eben erforderlich ist, den Spiritus in Lauf zu bringen. Dieser wird in einem fest verschlossenen Gefäße aufgefangen und dient bei einer neuen Auflösung Seife, die eine geringere Sorte Transparent abgeben soll. Ist die Destillation soweit beendigt, daß man von den eingesetzten 4 Teilen  $3\frac{1}{2}$  Teile wieder empfangen hat, so wird der Helm abgenommen, die Seife mit Kaneelöl (Zimtöl) parfümiert und durch ein Filtrum in die Form gelassen. Diese ganz wasserfreie Seife ist wenig oder gar nicht dem Austrocknen ausgesetzt, weshalb sie sich zum Guß in Formen mit Figuren eignet. Eine wohlfeilere Seife transparenter Art ist die, wozu man sich eines geringeren und daher nicht ganz wasserfreien Alkohols bedient. Sie wird auf dieselbe Art, wie vorher beschrieben, zubereitet; nur trocknet sie sehr ein, weshalb sie nicht in Formen mit Figuren gebracht werden kann. Sie wird daher in eine gewöhnliche, aber kleine Seifenform ausgegossen und nachher vermittelt eines Drahtes in Täfelchen geschnitten. Werden diese Tafeln einige Zeit der trockenen Luft ausgesetzt, so trocknen sie zu einer festen Masse ein, wodurch zugleich von selbst diejenige Form entsteht, in welcher diese Art von Seife gewöhnlich im Handel vorkommt.“

Aus dieser wörtlich wiedergegebenen Vorschrift kann man ersehen, daß die Herstellung von Transparentseifen schon sehr lange bekannt ist, und zwar in einer Art und Weise, die auch heute noch als unübertroffen gelten kann, wenn auch die Herstellungskosten keineswegs geringe sind<sup>1)</sup>. Allerdings verlangen die Konsumenten in der Mehrzahl heute möglichst billige Transparentseifen mit guten Parfüms, so daß man, um diesem Verlangen Rechnung zu tragen, im Laufe der Zeit zu billigeren Ansätzen übergegangen ist. Zunächst suchte man nach Möglichkeit an Alkohol zu sparen, dessen Mitverarbeitung besonders hohe Kosten verursachte, und gelangte schließlich dahin, Transparentseifen ganz ohne Sprit anzufertigen.

Die Kosten für den Alkohol verbilligten sich allerdings wesentlich dadurch, daß unter der Aufsicht der Steuerbehörde unversteuerter Spiritus verarbeitet werden durfte, der durch Vermischen mit 1 Teil Rizinusöl oder 0,4 Teilen konzentrierter Natronlauge zuvor denaturiert wurde. Immerhin traten aber bei der Verarbeitung so erhebliche Verluste auf, daß man allmählich von der Verwendung des Alkohols ganz abkam. Auch die nächste Zukunft wird eine Wiederverwendung von Sprit für den hier besprochenen Zweck kaum wieder zulassen,

---

<sup>1)</sup> Die Herstellung der bekannten Pears Soap, vielleicht der verbreitetsten Feinseife der Welt, soll noch immer nach obiger Vorschrift erfolgen, und die Analyse der Seife entspricht dieser Behauptung.

nachdem durch ein Reichsmonopolgesetz die bisher gegebenen Schwierigkeiten weiterhin vergrößert worden sind.

Nach Hirsch bildet nun aber das kohlensaure Natron einen wirklichen Ersatz für den Alkohol, da es mit seiner Hilfe gelingt, transparente Seifen zu erhalten, die wenig eintrocknen und haltbar sind. Dieselben zeigen aber den Nachteil, daß sie beim Lagern in kalter Luft leicht beschlagen und obendrein den Übelstand haben, daß sie beim Waschen die Haut reizen. Hierzu kommt, daß ihre Fabrikation keineswegs so sicher ist, wie die der transparenten Seifen mit Spiritus, so daß Fehlsude nicht selten sind.

Um auf einfachem Wege Transparentfeinseifen herzustellen, bedient man sich daher jetzt allgemein der Rizinusölseifen, die an und für sich schon stark durchscheinend sind, in Verbindung mit Glyzerin und Zucker oder einem dieser beiden Stoffe aber eine vollkommene Transparenz erzeugen. Weil aber Rizinusöl für sich allein ganz konsistenzlose und schmierige Seifen ergibt<sup>1)</sup>, die außerdem nicht schäumen, so bedarf es immer noch des Zusatzes anderer, fester Fette, um allen Ansprüchen entsprechende Seifen zu erhalten. In der Praxis am geeignetsten erwiesen haben sich Zusammenstellungen von Talg und Kokosöl mit einem Zusatz von Rizinusöl, der sich in solchen Grenzen halten soll, daß die Transparenz der Seife eben noch deutlich in Erscheinung tritt. Selbstverständliche Tatsache ist es nun aber bei Herstellung solcher Seifen, daß sie um so reiner und klarer ausfallen, je heller die dazu verwandten Fette und Alkalien sind. Man muß also vor allen Dingen Bedacht darauf nehmen, die ersteren eventuell vor der Verarbeitung auf Salzwasser zu klären und die Laugen, wenn nötig, durch Glaswolle zu filtrieren. Wenn man ferner Wert auf eine möglichst hellgelbe Farbe legt, so darf man zur Parfümierung keine durch Alkalien verfärbbaren oder von Natur aus schon dunkel gefärbten ätherischen Öle anwenden. Zu ersteren gehören besonders das Cassiaöl, das Nelkenöl und das rote Thymianöl, zu letzteren z. B. der Perubalsam.

Zum Gelbfärben der fertigen Seifen verwendet man, je nach dem gewünschten Farbenton, in Wasser gelöstes Hausseifengelb, Uraningelb, Tampikogelb, Uraninorange usw.; doch bedarf es zum Färben nur sehr kleiner Quantitäten dieser Farben, auf je 100 kg Seife im höchsten Falle 1—2 g. Man tut deshalb gut, wenn man erst mit kleinsten Quantitäten färbt und sich dann durch ausgelegte, erkaltete Proben darüber schlüssig wird, ob und wieviel man noch nachfärben will. Im allgemeinen eignen sich alle wasserlöslichen Farben zum Färben der Transparentseifen, so daß man also jeden beliebigen Farbenton erzielen kann.

Es wurde eingangs erwähnt, daß die Transparentseifen mit Zusätzen, teils aus Glyzerin, teils aus Zuckerlösung hergestellt werden, um wenigstens bis zu einem gewissen Grade den Alkohol zu ersetzen. Das Glyzerin hat vor dem Zuckerwasser den Vorzug, daß es ein wirkliches Kosmetikum ist, das heilend und erfrischend auf die menschliche Haut einwirkt und außerdem die damit versetzte Seife wesentlich vor dem

---

<sup>1)</sup> Vgl. S. 122.

Eintrocknen schützt; andererseits aber äußert es auch in Seifen seine hygroskopischen Eigenschaften und bewirkt dadurch unter Umständen bei feuchtem Lager ein leichtes Schwitzen. In den nächsten Jahren wird man jedenfalls aber auf Grund unserer allgemeinen Wirtschaftslage auf die Verwendung von Zuckerlösungen für den hier gedachten Zweck verzichten müssen, da Zucker zunächst nur für Ernährungszwecke zur Verfügung stehen wird. Im folgenden sollen daher zunächst nur Mitteilungen über die Herstellung glyzerinhaltiger Transparentseifen folgen.

Eine sehr schöne Kristall-Glyzerinseife ergibt die folgende Vorschrift: 50 kg noch flüssige, gesottene Kerngrundseife werden in 25 kg Spiritus von 96 % aufgelöst. Die Lösung wird mit 12 kg reinem Glyzerin von 24° Bé versetzt und dann mit 5 g Sultanagelb gefärbt. Der Kessel muß beim Auflösen der Seife, um das Verdunsten des Spiritus möglichst zu beschränken, gut bedeckt gehalten werden.

Ein weiterer Ansatz für eine Transparentseife besserer Qualität ist der folgende:

30 kg bester Rindertalg,  
30 „ Kokosöl (Ceylon),  
30 „ Natronlauge von 38—39° Bé,  
12 „ Glyzerin von 28° Bé,  
30 „ Sprit von 92—96 %.

Die Fette werden geschmolzen, mit dem Glyzerin in den Rührkessel eingewogen und auf etwa 38° C im Wasserbade erwärmt. Nun gießt man unter fortwährendem Rühren langsam die abgewogene Lauge hinzu und läßt, wenn alles zu einer gleichmäßigen Masse sich vereinigt hat, bei gedecktem Kessel ruhig stehen. Nach eingetretener Verseifung, d. h. wenn der Kesselinhalt völlig klar geworden ist, gießt man den gesamten Sprit hinzu und läßt alles nochmals durch das heiße Wasser erhitzen, indem man ab und zu durchrührt. Wenn keine ungelöste Seife mehr vorhanden ist, muß unter der Schaumdecke eine tiefdunkle, klare, beinahe wasserflüssige Masse liegen, die im Probegläse leicht zu einer transparenten, festen Seife erstarrt und, an die Zunge gehalten, leicht bemerkbare, schwache Alkalität zeigt. In diesem Zustande kann die Seife parfümiert und bei etwa 90° C in die eiserne Form gebracht werden, damit sie schnell erstarrt. Man kann der größeren Kürze wegen die Fette auch stärker, z. B. auf etwa 60° C erwärmen, ehe man die Lauge zugibt; ebenso kann man die Lauge mit dem Sprit gemischt zugießen. Es findet dann eine sofortige Verseifung statt, wobei man jedoch darauf achten muß, daß die Seife nicht übersteigt.

Das Einwiegen der Fette und Laugen muß sehr sorgfältig geschehen; denn hierbei begangene Fehler lassen sich nur sehr schwer wieder korrigieren, wenn man nicht weiß, wieviel man eventuell von dem einen oder anderen zu viel oder zu wenig gewogen hat.

Wenn sich auf der dunklen Seife eine ungelöste Kernschicht anstatt des vorschriftsmäßigen leichten weißen Schaumes befinden sollte, so ist das ein Zeichen, daß Alkohol fehlt, der alsdann in entsprechender Menge nachzugeben ist.

Ein Ansatz zu transparenter Glyzerinseife mit Rizinusöl ist der folgende:

20 kg Rindertalg,  
 30 „ Kokosöl,  
 10 „ Rizinusöl,  
 30 „ Natronlauge von 38—39° Bé,  
 12 „ Glyzerin von 28° Bé,  
 24 „ Sprit von 92—96 %.

Die Herstellung von Transparentseife mit Zuckerwasser geschieht nach den folgenden Vorschriften:

I.	II.
20 kg Talg,	15 kg Talg,
20 „ Kokosöl,	15 „ Kokosöl,
20 „ Rizinusöl,	20 „ Rizinusöl,
30 „ Natronlauge von 38—39° Bé,	25 „ Lauge von 38—39° Bé,
20 „ Sprit von 92—96 %,	15 „ Sprit,
20 „ Zucker,	15 „ Zucker,
20 „ Wasser.	15 „ Wasser.

Solcher Vorschriften kann man sich selbstverständlicherweise eine ganze Anzahl mit Rücksicht auf die jeweiligen höheren oder niedrigeren Preise des einen oder anderen Rohmaterials zusammenstellen. Stärkere Anwendung von Rizinusöl, Glyzerin oder Zuckerlösung ermöglicht dabei einen Minderverbrauch an Alkohol. Auch Füllungen von Kochsalz- und Pottaschelösungen erstreben neben einer Quantitätsvermehrung dasselbe Ziel und werden etwa wie folgt hergestellt: Einer 7° Bé starken Kochsalzlösung wird z. B. so viel 96—98 %ige Pottasche zugesetzt, bis die Lösung an der Laugenwage 12° Bé zeigt. Von dieser Lösung gibt man 15—20 % in die Seifen, die durch diesen Zusatz etwas weicher werden, mehr eintrocknen und auch trübe wolkige Bildungen zeigen. Man drückt dadurch den Alkoholverbrauch zwar auf 10—12 % für 100 kg Seife herunter, aber derartige Produkte repräsentieren nur die allergeringsten Qualitäten, da sie schlecht schäumen und sich sehr leicht verwaschen. Auch bleiben sie stets klebrig und unansehnlich, so daß von der Herstellung solcher geringen Ware nur abzuraten ist. Besser und gehaltreicher sind in jedem Falle die alkoholfreien Seifen, für die im nachstehenden einige Vorschriften folgen.

Ein Ansatz zu Transparentseife ohne Sprit ist:

24 kg Talg,  
 30 „ Kokosöl,  
 30 „ Rizinusöl,  
 42 „ Natronlauge von 36° Bé,  
 20 „ Zucker, gelöst in  
 20 „ heißem Wasser,  
 12 „ Kristallsoda, in  
 4 „ heißem Wasser gelöst.

Die Fette werden bei diesem Verfahren mit der Lauge zusammengeführt. Nach Eintritt der Selbsterhitzung gibt man die heiße Zuckerlösung hinzu und erhitzt das Ganze wieder so lange, bis eine dunkle Leimseife im Kessel liegt, die einen dichten Schaum obenauf aus-



geschieden hat. Auf dem Probegläse erkaltet, fühlt sich die Seife ziemlich zähe an. Man härtet und kürzt sie deshalb mit der vorgeschriebenen Sodalösung, doch gehört immerhin eine ziemliche Übung dazu, solche Seifen ganz fehlerfrei herzustellen. Sie sind nie so leichtflüssig, wie mit Spirit hergestellte, neigen leicht zu Trübungen und Beschlag, gewinnen aber durch das Lagern stets an Transparenz.

Eine andere Vorschrift ist:

30 kg Talg,  
50 „ Kokosöl,  
30 „ Rizinusöl,  
55 „ Lauge von 38° Bé,  
35 „ Zucker, gelöst in  
35 „ heißem Wasser,  
15 „ Kristallsoda zum Kürzen und Härten.

Auch diese Seife beschlägt leicht; bessere Resultate und eine beschlagfreie Seife erhält man dagegen nach folgender Vorschrift:

30 kg Talg,  
50 „ Kokosöl,  
30 „ Rizinusöl,  
55 „ Lauge von 38° Bé,  
12,5 „ Glyzerin,  
12,5 „ Zuckerlösung 1 : 1,  
35 „ Lösung, die aus 7° Bé starkem Salzwasser besteht,  
das mit Pottasche auf 12° Bé gebracht ist.

Wenn es sich darum handelt, eine transparente Glyzerinseife ohne Spirit von ganz besonders guter Qualität herzustellen so wende man nachstehendes Verfahren an. Das danach hergestellte Produkt gehört mit zu den besseren dieser Gattung, ist ganz besonders haltbar und dem Eintrocknen nicht oder doch nur ganz wenig unterworfen, wenn die gegebenen Anweisungen eingehalten werden.

Der Ansatz besteht aus:

30 kg bestem, frischem Rindertalg,  
50 „ weißem, frischem Kokosöl,  
40 „ Rizinusöl erster Pressung.

Es sei jedoch hier betont, daß bei diesem Verfahren die Verwendung ganz besonders frischer und reiner Rohmaterialien durchaus geboten ist, da älteres, größere Mengen freier Fettsäure enthaltendes Rohmaterial von nachteiligem Einfluß auf die Farbe der Seife ist.

Die Fette werden zunächst eingeschmolzen, durchgeseiht und mit 60 kg 38grädiger Natronlauge auf kaltem Wege zusammengerührt. Wenn die Mischung in gleicher Weise wie eine kaltgerührte Seife die Merkmale des Fertigseins aufweist, hängt man den Rührkessel in ein Wasserbad und bedeckt ihn mit einem dazu passenden Deckel, über den man gegebenenfalls noch einige Säcke legt.

Nach etwa  $\frac{1}{2}$ stündigem Anheizen des Wasserbades wird Selbsterhitzung der Seife im Rührkessel eingetreten sein, und eine recht durchscheinende, dicke, kernseifenartige Masse im Kessel liegen. Man rührt nun mit einem Rührholz zunächst alles recht kräftig und gründ-

lich durcheinander und gibt sodann 40 kg einer Lösung hinzu, die man sich durch Verstärkung einer 8grädigen Kochsalzlösung mit hochprozentiger Pottasche auf 18° Bé eingestellt hat.

Nach abermaligem Durchrühren setzt man in der Wärme zum Schluß noch 25 kg gutes, kalkfreies Glyzerin hinzu, worauf die Seife vollständig klarflüssig wird. Da es ohne kleine Korrekturen jedoch selten abgehen wird, seien im folgenden die Merkzeichen für eine gute Beschaffenheit der Seife nochmals angegeben.

Zunächst muß ein kleiner, an der Zunge deutlich bemerkbarer Alkaliüberschuß vorhanden sein. Ohne einen solchen werden Transparentseifen mit oder ohne Alkohol nie feurig klar sein, sondern mehr oder weniger trüb ausfallen. Auf der Oberfläche der fertigen Seife darf sich wohl ein ziemlich kompakter Schaum, aber kein ungelöster Kern aussetzen. Ist letzteres der Fall, so muß man, falls ein geringer Alkaliüberschuß wirklich vorhanden ist, durch Zugabe der vorerwähnten Lösung in kleinen Mengen den Kern auflösen.

Auf Glas gelegte Proben der Seife sollen möglichst flach aufliegen, und zunächst sehr transparent erscheinen. Nach dem Erkalten dürfen sie aber immerhin eine geringe Trübung aufweisen. Sie unterscheiden sich hierin von den alkoholischen Seifen, die beim Auflegen klar erscheinen und nach dem Erkalten ebenso bleiben sollen.

Vor allen Dingen soll aber die Seife vom Rührholz möglichst kurz abtropfen und auf dem Glase nach dem Erkalten einen guten Druck besitzen. Dies ist von wesentlichem Einfluß auf die spätere Transparenz. Sollte diese Kürze und genügend fester Druck nicht vorhanden sein, so kürzt und härtet man die Seife mit 1—2 kg 24grädiger Kochsalzlösung. Hat die Seife alle erforderlichen, hier erwähnten Merkmale, so parfümiert man und seiht sie durch ein Tuch in eine eiserne Form. Möglichst schnelles Erkalten ist vorteilhaft. Zu bemerken ist noch, daß die zur Verwendung kommende Lösung stets in größeren Mengen gut bedeckt vorrätig gehalten werden muß, damit sie sich klären und etwa vorhandene Schmutzteile absetzen kann. Auch von der fertigen Seife sollte man je nach Bedarf stets mehrere Blöcke vorrätig halten, da sie sich im Block um so mehr klärt, je länger sie lagern kann. Schneidet man die Blöcke in Riegel, so setze man letztere in Stößen zum Trocknen auf und hoble sie vor dem Pressen und Schneiden von allen Seiten ab. So hergestellte und behandelte Seifen schrumpfen nie ein, trocknen fast nicht mehr nach, beschlagen nie und werden auch nicht ranzig. Sie stellen daher ein vorzügliches Produkt dar und sind beim Verwaschen mild und angenehm, zumal da bei zunehmendem Alter der ursprüngliche, ohnehin schon geringe Alkaliüberschuß verschwindet. Vor allen Dingen aber sind diese Seifen wegen ihres wirklichen und nicht unbedeutenden Glyzeringehaltes ein gutes Waschmittel, welches die der Haut wohltuenden Eigenschaften des Glyzerins mit denen einer sachgemäß zusammengesetzten Feinseife vereinigt.

Was das Parfümieren der Transparentseifen betrifft, so kann man auf je 100 kg Seife 600—800 g ätherische Öle rechnen, um genügend stark riechende Seifen zu erhalten.

Nachstehend folgen einige geeignete Parfümzusammenstellungen:

#### Heugeruch.

100 g Lavendelöl,  
20 „ Geraniumöl,  
10 „ Cumarin.

#### Reseda.

200 g Bergamottöl,  
100 „ Petitgrainöl (Paraguay),  
5 „ Irisöl.

#### Heliotrop.

100 g Heliotropin,  
5 „ Vanillin,  
2 „ Bittermandelöl, künstliches  
(chlorfrei).

#### Rosenparfüm.

200 g Geraniumöl,  
100 „ Lavendelöl,  
5 „ Patchouliöl.

#### Maiglöckchenparfüm.

200 g Lavendelöl,  
100 „ Linaloeöl,  
50 „ Ylang-Ylangöl, künstliches,  
5 „ Benzylazetat.

#### Veilchenparfüm.

200 g Bergamottöl,  
20 „ Geraniumöl,  
10 „ Neroliöl, künstliches,  
5 „ Jasminöl,  
5 „ Irisöl.

Die vorstehenden Kompositionen sind aber selbstverständlich nur für besonders gut bezahlte, bessere Qualitäten anwendbar und werden wohl nur selten in Anwendung kommen, weil das konsumierende Publikum, sofern es überhaupt bessere Preise für Feinseifen anlegt, gewöhnlich die pilierten Seifen bevorzugt. Es folgen deshalb nachstehend noch einige billigere Vorschriften, die ebenfalls einen sehr angenehmen Geruch erzielen und den Anforderungen eines großen Konsumentenkreises angepaßt sind.

250 g Cassiaöl, künstliches,  
300 „ Lavendelöl,  
50 „ Geraniumöl.

150 g Nelkenöl,  
50 „ Thymianöl,  
200 „ Kümmelöl,  
250 „ Cassiaöl, künstliches.

200 g Safrol,  
250 „ Nelkenöl,  
50 „ Anisöl,  
100 „ Cassiaöl, künstliches,  
100 „ Thymianöl.

300 g Zitronellöl (Java),  
200 „ Kümmelöl,  
30 „ Cassiaöl, künstliches,  
20 „ Geraniumöl,  
5 „ Patchouliöl,  
40 „ Lavendelöl.

250 g Safrol,  
250 „ Lavendelöl,  
50 „ Nelkenöl,  
30 „ Cassiaöl, künstliches,  
25 „ Thymianöl.

300 g Terpeneol,  
10 „ Bittermandelöl, künstliches,  
(chlorfrei),  
50 „ Canangaöl (Java),  
50 „ Eugenol,  
100 „ Lavendelöl,  
70 „ Bergamottöl.

200 g Cassiaöl, künstliches,  
400 „ Spiköl,  
200 „ Zitronellöl (Java),  
100 „ Cassiaöl,  
50 „ Nelkenöl,  
150 „ Lavendelöl,  
75 „ Safrol.

200 g Lavendelöl,  
150 „ Bergamottöl,  
170 „ Terpeneol,  
30 „ Eugenol.

100 g Eugenol,  
100 „ Canangaöl (Java),  
250 „ Lavendelöl,  
50 „ Bergamottöl,  
100 „ Zitronellöl (Java).

## Weiche und flüssige Feinseifen.

Die weichen und flüssigen Feinseifen spielten früher eine ziemlich untergeordnete Rolle und erst in den letzten Jahren vor dem Kriege ist der Konsum solcher Seifen ein wirklich bedeutender geworden. Die Fabrikation solcher Seifen wurde vielerseits stark aufgenommen und auch weiche und flüssige Rasierseifen, Teerseifen und Desinfektionsseifen tauchten vielfach im Handel auf. Die weichen Seifen, gewöhnlich Seifencreme genannt, sind Kaliseifen, die aus möglichst reinen Materialien hergestellt sind. Die flüssigen Seifen sind meistens Lösungen von Kaliseifen in Glycerin, Zuckerlösung, Alkohol, starker Pottaschelösung u. dgl.

Vorschriften für Seifencreme sind:

I. 30 Teile bestes Schweinefett und 6 Teile Sesamöl werden im Wasserbade auf 38° C erwärmt und der Masse unter möglichst ständiger Beibehaltung dieser Temperatur zuerst 3 Teile 40grädige Ätznatronlauge im Gemisch mit 1 Teil Wasser in feinem Strahle zugerührt. Hierauf krückt man dem Ganzen noch 14 Teile 38grädige Ätzkalilauge in gleicher Weise ein und rührt die Seifenmasse bei obiger Temperatur solange, bis sie sich so dick zeigt, daß ein Rühren nicht mehr möglich ist. Nunmehr wird die so erhaltene Seifencreme der Abkühlung überlassen und nach dem völligen Erkalten schließlich parfümiert.

II. 8 Teile bestes Schweinefett und 2 Teile Kokosöl werden im Wasserbade mit 4,5 Teilen 40grädiger Kalilauge verseift, rosa gefärbt und mit Rosenholz- und Bergamottöl parfümiert.

III. 320 Teile beste Schmierseife, 80 Teile pulverisierte Olivenölseife und 20 Teile Sesamöl werden durch Reiben gut vereinigt und mit 5 Teilen Zitronenöl parfümiert.

IV. 60 Teile beste Ölseife, 30 Teile pulverisierte Kernseife und 15 Teile Honig werden gut vermischt und mit soviel Rosenwasser versetzt, als zum Erzielen eines schönen, schaumigen Präparates erforderlich ist. Parfümiert wird mit 2 Teilen Bergamott-, 1 Teil Zitronen- und  $\frac{1}{2}$  Teil Geraniumöl.

Der flüssigen Glycerinseife wird nachgerühmt, daß sie ein sehr großes Reinigungsvermögen besitzt und dabei sehr milde auf die Haut wirkt.

Die nachfolgende Vorschrift gibt eine Seife, die honigartig dickflüssig und von klarer, hellbrauner Farbe ist. Wegen ihres hohen Glyceringehaltes schäumt sie nur mäßig, reinigt aber trotzdem überraschend gut. Die Waschkraft wird auch beim Waschen mit hartem Brunnenwasser wenig vermindert, ein Vorzug, den die weichen Kaliseifen ganz allgemein vor den harten Natronseifen voraus haben. Die Vorschrift lautet:

500 g Olein,	Parfüm:	
1500 „ Glycerin von 28° Bé, kalkfrei,	25 g Bergamottöl,	} gelöst in 150 g Spirit.
200 „ Kalilauge von 38° Bé,	15 „ Petitgrainöl,	
30 „ Pottasche, in	5 „ Zimtöl,	
50 „ heißem Wasser gelöst.	5 „ Nelkenöl,	

In einer Porzellan-Abdampfschale oder einem flachen Emaillegeschirr wird zunächst das Olein auf dem Wasserbade erwärmt, dann das Glycerin dazu gerührt und das Ganze auf 60° C erhitzt. Alsdann läßt man die bereitstehende Kalilauge, die zuvor mit 50 g destilliertem Wasser verdünnt wurde, zufließen, um die Verseifung herbeizuführen. Die erhaltene, ziemlich dickflüssige Seifenmasse läßt man erkalten, rührt sodann die angegebenen 80 g Pottaschelösung ein und überläßt das Ganze 2—3 Tage gut zugedeckt der Ruhe. Nach dieser Zeit füllt man die nun ziemlich klare Seife unter Zurücklassung eines etwaigen Bodensatzes in eine Glasflasche, gibt das im Spirit gelöste Parfüm hinzu, schüttelt tüchtig um und läßt nochmals einige Tage ruhig stehen. Schließlich wird die Seife mittels eines gut bedeckten Glastrichters durch Papier filtriert und zum Verkauf in Flaschen gefüllt.

Eine zweite Vorschrift für flüssige Glycerinseife ist die folgende:

300 g Kaliseife,  
900 „ Glycerin,  
300 „ Zuckersirup,  
100 „ Alkohol (96 %),  
3 „ Bergamottöl,  
1 „ Rosengeraniumöl,  
1 „ Sassafrasöl,  
1 „ Wintergrünöl,  
1 „ Zimtöl,  
½ „ Zitronellöl,  
½ „ Bittermandelöl,  
½ „ Nelkenöl,  
2 „ Moschustinktur.

Das Ganze wird innig gemischt, bleibt einige Tage stehen und wird dann filtriert.

Eine dritte Vorschrift lautet:

400 g transparente Kaliseife,  
200 „ Wasser,  
200 „ Alkohol von 96 %,  
300 „ Glycerin,  
5 „ Bergamottöl,  
1 „ Geraniumöl.

Die Kaliseife wird in dem Gemisch aus Wasser und Alkohol gelöst; alsdann setzt man der filtrierten Lösung das Glycerin hinzu und parfümiert.

Eine flüssige Feinseife mit geringerem Glyzeringehalt wird in folgender Weise hergestellt:

1000 g glatte, transparente Kaliseife,  
250 „ Pottaschelösung von 32° Bé,  
160 „ Wasser,  
200 „ Spiritus,  
50 „ Glycerin,  
6 „ Terpeneol,  
2 „ Benzylazetat,  
1 „ Geraniumöl,  
1 „ Aubépine,  
½ „ Moschustinktur.

Die Kaliseife wird in der mit der genannten Wassermenge verdünnten Pottaschelösung gelöst, dann Spiritus, Glyzerin und Parfüm zugesetzt und das Ganze gegebenenfalls noch filtriert.

Eine Vorschrift zu einer flüssigen Glycerinseife, die ganz nach Art der gerührten Kokosseifen hergestellt wird, ist die folgende:

9 kg Cochin-Kokosöl,  
18 „ f. Olivenöl,  
14 „ Ätzkalilauge von 40° Bé, mit  
6 „ Wasser verdünnt,  
2 „ Sprit von 96 % zur Beförderung des Verbandes.

Die erhaltene Seife löst man anderen Tages bei Wasserbadtemperatur in 40 kg Glyzerin und versetzt mit

120 g Palmarosaöl,	} in Sprit gelöst	oder	180 g Geraniumöl,	} in Sprit gelöst.
120 „ Zitronellöl,			150 „ Gingergrasöl,	
120 „ Lavendelöl,				

Eine flüssige Feinseife auf halbwarmem Wege wird in folgender Weise hergestellt:

50 kg Cochin-Kokosöl,  
28 „ Kalilauge von 38° Bé,  
6 „ Pottaschelösung von 25° Bé,  
30 „ Glyzerin von 24° Bé,  
10 „ Spiritus von 96 %,  
112 „ dest. Wasser,  
450 g Terpeneol,  
150 „ Bergamottöl,  
150 „ Heliotropin,  
30 „ Aubépine,  
15 „ künstl. Bittermandelöl.

Dem Öl wird die Lauge in üblicher Weise eingerührt. Wenn nach einigem Rühren die Masse auflegt, wird das Rührgefäß auf ein Wasserbad gebracht und bedeckt solange erwärmt, bis Selbsterhitzung eintritt, wonach die Seife als dicke, transparente Masse im Rührkessel liegt. Man setzt nun der Seife unter Krücken die angewärmten Flüssigkeiten, wie Pottaschelösung, Wasser, Glyzerin und Spiritus hinzu und filtriert, wenn alles gelöst und die Masse erkaltet ist.

Auf kaltem Wege erhält man ein ähnliches Produkt nach folgender Vorschrift:

800 g Oliven- oder Erdnußöl,  
200 „ Ätzkali, in  
200 „ Wasser gelöst,  
50 „ Alkohol,  
4 „ Limonen (Parfüm),  
1250 „ dest. Wasser.

Man setzt zunächst der Ätzkalilauge das Öl und den Alkohol hinzu, worauf man das Gemisch 10—15 Minuten lang stark durchschüttelt. Alsdann läßt man unter öfterem Schütteln eine Stunde stehen, verdünnt hierauf mit der angegebenen Wassermenge und filtriert nach mehrtägigem Stehen.



### Feinseifen mit besonderen Zusätzen.

Neben den bereits besprochenen Seifen mit Zusätzen von Glyzerin, Lanolin, Mandelkleie, Reismehl, Vaseline, Bimsstein u. dgl., trifft man im Handel häufig auch Erzeugnisse an, die mit weniger gebräuchlichen Zusätzen versehen, ganz außergewöhnliche Vorzüge besitzen sollen. Wenn man diesen Angaben im allgemeinen auch durchaus skeptisch gegenüberstehen darf, so sollen im folgenden dennoch einige Angaben über diese Seifen gemacht werden.

**Seife mit Zusatz von Eiweiß.** Das Eiweiß (Albumin) besitzt die Eigenschaft, mit Alkalien ein nicht ätzendes Alkalialbuminat zu bilden; es lag deshalb nahe, durch Überführung der in der Seife enthaltenen Ätzalkalien in Alkalialbuminat ihre nachteilige Wirkung auf die Haut aufzuheben. Früher wurden Albuminseifen in der Weise hergestellt, daß kochender Seife Eiweiß zugesetzt wurde, die hierbei eintretenden Veränderungen des Eiweiß ließen es jedoch in der fertigen Seife nicht zu der gewünschten Wirkung gelangen. Diesen Übelstand hat man nun dadurch vermindern wollen, daß man einerseits durch die Herstellung eiweißhaltiger Seifen auf kaltem Wege das Gerinnen des Eiweiß selbst verhinderte und andererseits die Bildung von gelatinösem Alkalialbuminat dadurch unmöglich machte, daß das zur Verwendung kommende Albumin vor seiner Verarbeitung mit Formalin behandelt wurde<sup>1)</sup>.

Infolge des beim Gebrauche noch vollständig reaktionsfähigen, neutralisierend wirkenden Albumins sollte diese Seife keine schädlichen Reize auf die Haut ausüben, so daß letztere selbst bei häufiger Benutzung der Seife glatt und geschmeidig bleibt. Auch sollte das Produkt, die bekannte Rayseife, nach Angabe der Erfinder infolge ihres Mangels an überschüssigem Alkali oder freien Fettsäuren lange lagerfähig sein, ohne daß Schwinden, Ausschlagen oder Ranzigwerden auftreten sollte.

Ähnliche Seifen sind vor dem Kriege in großer Anzahl am Markte gewesen, ohne daß aber, wie später noch ausführlicher gezeigt wird<sup>2)</sup>, auch nur eine einzige die innere Berechtigung ihres Daseins wirklich hätte beweisen können. Wo Umsätze erzielt wurden, geschah dies auf Grund einer äußerst geschickten Reklame, deren suggestives Moment gerade in den vorliegenden Fällen besonders stark in Erscheinung getreten ist.

Ähnliches gilt auch von den Milchseifen, die in früheren Jahren, als die Molkereien noch einen großen Überschuß an Magermilch besaßen, ebenfalls ein beliebtes Spezialerzeugnis gewesen sind. Die Milch wurde als Quark mit etwas verdünnter Pottaschelösung versetzt und in dieser Form der Seife zugegeben. Da sich diese Zusätze aber in keiner Weise bewährten und sich zudem auch schlecht verarbeiten ließen, ist man später dazu übergegangen, reines Kasein für die Seifenfabrikation zu verwenden.

Das reine Kasein ist ein trockenes Pulver von gelblicher Farbe und in Wasser unlöslich. Um es löslich zu machen, muß man Borax, Soda,

<sup>1)</sup> DRP. 112456 u. 122354.

<sup>2)</sup> S. S. 610.

doppeltkohlensaures Natron oder auch Natronlauge mit heranziehen. H. Mann<sup>1)</sup> gibt dazu die folgenden Vorschriften:

8,5 kg Kasein,  
28,4 „ Wasser,  
570 g Borax.

3 kg Kasein,  
10 „ Wasser,  
200 g doppeltkohlens. Natron.

3 kg Kasein,  
18 „ Wasser,  
100 g kalz. Soda.

Die erhaltenen Kaseinlösungen werden entweder dem auf etwa 90° abgekühlten Seifenleim oder pilierten Seifen auf der Piliermaschine beigemischt. Die Parfümierung erfolgt ganz zum Schluß.

Im allgemeinen halten sich kaseinhaltige Seifen gut, besitzen starke Schaumfähigkeit und zeigen all die Annehmlichkeiten einer sorgfältig hergestellten Feinseife.

**Myrrholinseife.** Unter diesem Namen war vor dem Kriege eine Seife am Markte, welche die aus der Myrrhe vollständig extrahierten Harze enthalten sollte. Für die Vorzüge, die diese Seife anderen Feinseifen gegenüber aufweisen sollte, scheinen unwiderlegliche Unterlagen aber ebenfalls kaum vorhanden gewesen zu sein.

**Wachspasta-Seife.** Wie bereits erwähnt, ist es durchaus notwendig, das durch Waschen mit Seife oder auf andere Weise der Haut entzogene Fett wieder zu ersetzen. Nach Schleich ist nun auch das Wachs hierfür hervorragend geeignet und in emulgiertem Zustande durchaus imstande, etwa die gleichen Wirkungen auszulösen, wie sie durch die Überfettung der Seifen mit Lanolin oder Wollfettalkoholen (Eulanin) bedingt werden. An sich sollte naturgemäß diese Feststellung nichts Überraschendes haben. Trotzdem aber haben sich eine Reihe von geschäftstüchtigen Firmen gefunden, die diese neue Wissenschaft mit der Reklametrommel in der Hand hinlänglich zu benutzen verstanden. Nach der Originalvorschrift Schleichs wird eine Wachspaste, wie sie auch für die Überfettung von Feinseifen brauchbar ist, in folgender Weise hergestellt. „1 kg gelben Bienenwachses wird auf dem Wasserbade in einem großen Tiegel geschmolzen, dann unter langsamem Eintropfen 100 g Salmiakgeist zugesetzt unter Abheben vom Wasserbade bzw. vom Feuer. Darauf setzt man soviel steriles Wasser unter stetem Umrühren zu, bis breiartige Erstarrung erfolgt; die Mischung muß leicht verrührbar bleiben. Dann wird auf dem Wasserbade so lange umgerührt, bis eine ganz homogene, hellgelbe oder weiße, wasserlösliche, nicht mehr körnige, flüssige Masse gebildet ist. Widerstrebt die homogene Emulsionierung der Wachssäuren, so muß man dieselbe durch neuen Zusatz von Salmiakgeist erzwingen.“

## Badeseifen.

Mit dem Namen Badeseife, Schaumseife oder Schwimmseife bezeichnet man die schaumigen Seifen, welche infolge eines gewissen Luftgehaltes, den sie eingeschlossen enthalten, auf dem Wasser

<sup>1)</sup> a. a. O. S. 471.

schwimmen und vornehmlich während der Badesaison einen größeren Konsumentenkreis besitzen. In der Regel werden die Schwimmseifen aus Abfällen von Feinseifen hergestellt, doch verwendet man des öfteren auch besonders dazu gesottene Grundseifen, die dann aber möglichst wenig Wasser enthalten sollen. Am besten verwendet man zu ihrer Herstellung einen 600 kg haltenden gußeisernen Kessel, dessen untere Hälfte doppelwandig ist und in dem sich ein kreisrundes Gestell aus Dampfrohren befindet, das mit der Doppelwand dampfdicht verbunden ist. Während der Durchmesser des Kessels ungefähr 1,30 m beträgt, ist derjenige des inneren Gestelles etwa 0,65 m. In diesem Gestell bewegt sich eine archimedische Schraube, die durch eine verstellbare Triebwelle in jeder Richtung in Umdrehung versetzt werden kann. Dampf kann sowohl in dem inneren Gestell als auch in der Doppelwand des Kessels zirkulieren. Will man glattweiße Kernseife in Schwimmseife verwandeln, so schneidet man sie zunächst in Riegel und bringt sie in dem Apparat zum Schmelzen. Ist die Seife ziemlich geschmolzen, so setzt man die Maschine in Bewegung und zwar so, daß die Schraube von oben nach unten arbeitet, also Luft in die Seife bringt. Die Seife ist, da sie nur wenig Wasser enthält, so dick, daß die Luft darin festgehalten wird. Hat die Seife die gewünschte Beschaffenheit erhalten, so gießt man sie in kleine eiserne Formen aus und läßt so schnell wie möglich erstarren. Man erhält auf diese Weise eine sehr schöne Seife, die von großer Reinheit ist und allen berechtigten Ansprüchen Rechnung trägt.

Aber auch die Verwendung einer in üblicher Weise hergestellten Leimseife mit 250 % Ausbeute ergibt ein Erzeugnis, das in jeder Weise befriedigen sollte. Als Ansatz verwendet man am besten

25	kg	Kokosöl,
12,5	„	Talg,
20	„	Ätznatronlauge von 36° Bé,
20	„	Pottaschelösung von 20° Bé,
10	„	Chlorkaliumlösung von 20° Bé,
12,5	„	Salzwasser von 22° Bé.

Die 37,5 kg Fett werden auf 30° C erwärmt und dann die 20 kg Ätzlauge von 36° Bé eingerührt. Die zusammengerührte Seife bleibt 1—1½ Stunden gedeckt stehen, wonach Selbsterhitzung eintritt, und schließlich werden die Pottasche-, Chlorkalium- und Kochsalzlösung dem Ganzen kochend heiß hinzugekrückt.

Das nun folgende Schlagen der Seife wird am besten in einem Doppelkessel ausgeführt, der mäßig durch ein Wasserbad oder indirekten Dampf angeheizt ist. Kleine Partien werden mit einem Drahtbesen zu Schaum geschlagen, bei größeren Mengen finden zweckmäßig gute Rührwerke Verwendung. Man gibt in den Kessel anfänglich nur soviel Seife, und zwar zunächst von der schaumig obenauf liegenden, daß der Rührer eben darin eintaucht. Ist erst ein Teil der Seife zu Schaum geworden, so wird nach und nach das übrige hinzugesetzt, bis sich bei fortgesetztem Schlagen die gesamte Masse in Schaum verwandelt hat. Die Seife hat nach dem Schlagen ein Volumen, das weit über das dop-

pelte des ursprünglichen hinausgeht, eine Tatsache, auf die bei der Wahl des Kessels genügend Rücksicht genommen werden muß.

Eine andere gute Vorschrift für Schaumseife lautet: 135 kg Talg und 15 kg Kernöl kommen in einen etwa 30 Ztr. gewöhnliche Seife haltenden Kessel, werden mit 3 Teilen Natron- und 1 Teil Kalilauge von 9 bis 12° Bé wie gewöhnlich verseift und auf gelinden Stich abgerichtet. Haupterfordernis ist dabei, daß die Grundseife vollständig verbunden und die Fette möglichst vollkommen verseift sind, weshalb es zweckmäßig erscheint, den Leim, nachdem er auf gewöhnlichen Stich abgerichtet ist, noch etwa 2 Stunden bei gelindem Feuer sieden zu lassen. Nachdem die Verseifung beendet, salzt man den Leim soweit aus, daß etwas Lauge abtropft, wozu 7—8 % Salz genügen. Nun wird gut gefeuert, damit die Seife stramm siedet, und gleichzeitig gibt man 6—8 Ztr. Salzwasser von 3—4° Bé hinzu, so daß die Seife ziemlich schaumig hoch kommt. Wenn nach einer weiteren Stunde die Masse ganz leicht und flockig siedet, entfernt man das Feuer und läßt etwa eine Viertelstunde ruhig stehen, damit die Unterlauge sich absetzen kann. Danach kommt die Seife in die bereit gehaltenen Formen, die vorteilhafterweise so eingerichtet sind, daß die etwa in die Form gekommene Unterlauge absickern kann. Zu dem verarbeiteten Ansatz sind zwei Formen notwendig, die wegen des erforderlichen Krückens etwas niedrig zu wählen sind, aber doch so große sein müssen, daß sie je 10—12 Ztr. gewöhnliche Seife halten. Die im Kessel vorhandene Kernseife wird bis auf 2—3 Topf abgeschöpft und je zur Hälfte in die beiden Formen gegeben, die gut bedeckt werden, um ein Erstarren der Seife zu verhindern. Die im Kessel verbliebene Masse wird nunmehr zu Schaum geschlagen, der nach einem Absetzen von 2 Minuten je halb zu der Seife in die beiden Formen gegeben und mit dem Kern gleichmäßig verkrückt wird. Den gleichen Vorgang wiederholt man noch ein- bis zweimal, so daß die Masse schließlich recht porös und großflockig wird. Nunmehr wird die Seife mit einem Deckel, der gerade in die Form hineinpaßt, zugedeckt und noch 25—40 kg Gewicht darauf gestellt, damit sich die Seife unter gleichmäßigem Druck befindet. Das Formen- und Schaum schlagen muß rasch erfolgen, da die Seife bald erstarrt und ein langes Arbeiten unmöglich macht.

Die Seife kann nach zwei Tagen in Blöcke und Stangen geschnitten werden, die dann zweckmäßig noch einen Tag an der Luft getrocknet werden.

Die Abschnitte legt man für den nächsten Sud zurück, dem man sie, wenn der Leim abgesalzen ist, hinzugibt.

Während die meisten Sieder Seifen aus Kokosöl allein für Schaumseifen nicht geeignet halten, weil der Schaum nicht lange genug steht, gibt es doch auch Liebhaber, die solche Seifen nach folgender Vorschrift herstellen:

40 kg Kokosöl,  
21 „ Natronlauge von 38° Bé,  
1 „ Kalilauge von 25° Bé.

Das Kokosöl wird geschmolzen, in einen geräumigen Doppelkessel filtriert und auf 37—38° C erwärmt. Hierauf wird die Lauge zugegeben,

10 Minuten gut gerührt und dann der Kessel zugedeckt. Man läßt so verseifen und rührt danach wieder gut durch. Die Seife wird jetzt als schöner, wolliger Kern im Kessel liegen, zu dem nunmehr unter stetem Rühren 10 kg gut angewärmte Chlorkaliumlösung von 20° Bé und 40—50 kg heißes Wasser gegeben werden. Man läßt nun die Masse, die eine Dichte von etwa 50° Bé besitzen soll, bis auf 25° C abkühlen und bringt dann von derselben so viel in den Rührkessel, daß er ungefähr bis zu einem Drittel gefüllt ist. Hier wird die flüssige Seife so lange tüchtig gerührt, bis sie zu einem stehenden Schaum gediehen ist, und dann sogleich geformt.

Das Trocknen der Schaumseifen darf nicht in sehr warmen Räumen oder gar im Trockenofen geschehen, da dieselben hier rissig werden und viel Abfall ergeben. Am besten stellt man die ganzen Blöcke mehrere Wochen lang in einen luftigen, der Sonne nicht ausgesetzten Raum, schneidet hierauf in Tafeln und läßt diese wiederum mehrere Tage abtrocknen, ehe man schließlich zum Schneiden derselben in Riegel und Stücke schreitet.

Will man nur kleine Mengen Schaumseife herstellen, so gibt man in einen Kessel 25 kg reine Grundseife, die am besten aus Ölen gesotten ist, die wie Kokosöl und Kernöl eine leichtschäumende Seife ergeben, läßt dieselbe auf schwachem Salzwasser oder klarer Unterlauge zergehen und schlägt mit einem Reisigbesen so lange, bis ein dicker Schaum entstanden ist und das Volumen sich verdoppelt hat. Sodann wird die Masse parfümiert, gefärbt und in die Form gegossen. Letztere wird mit einem feuchten Tuche bedeckt und darauf ein in die Form passendes Brett gelegt, welches mit einem Gewicht beschwert wird. Durch das Pressen wird die Seife dicht und schön.

Auch die Herstellung von Schaumseife aus Abschnitten ist einfacher Natur. Man bringt z. B. 100 kg Abfälle von Kokosseife oder besser von Seifen, die aus Kokosöl und etwas Talg oder Schweinefett gesotten sind, in den Doppelkessel und gibt dem Wassergehalt entsprechend, etwa 15 kg Chlorkaliumlösung von 20° Bé und 60—80 kg Wasser hinzu. Gegebenenfalls streut man auch außerdem noch 1,5—2 kg Kochsalz über das Ganze, um eine schnellere Lösung zu erreichen.

Die Abfälle, welche zu Schwimmseifen verarbeitet werden sollen, dürfen aber keinesfalls gefüllt sein und namentlich Wasserglas und Soda nicht enthalten, da Füllungen ganz allgemein die Seife spröde und rauh machen und beim Schneiden und Hobeln keine glatten Flächen an den Riegeln und Stücken erzielen lassen.

Hat die Seife sich im Kessel vollständig gelöst, so läßt man sie durch ein feines Sieb in den Rührkessel laufen und verfährt wie vorher beschrieben.

Für gewöhnlich wird als Farbe der Schaumseifen weiß bevorzugt. Daneben färbt man aber auch rosa und rot mit Zinnober, Brillantrosa, Orientrosa und Kardinalrot nach Belieben, gelb mit in Wasser gelöstem Tampicogelb, Tampicoorange usw.

Die Parfümierung erfolgt im Rührkessel, bevor die Seife anfängt, dicken Schaum zu bilden. Die gebräuchlichsten Parfüms sind zu weißer

Seife: Lavendelöl, Kümmelöl, weißes Thymianöl und Fenchelöl; zu rosa oder roter: Lavendelöl, Nelkenöl und Palmarosaöl; zu gelber: Lavendelöl und Cassiaöl.

### Rasierseifen.

Von einer Rasierseife verlangt man, daß sie zart und mild ist, die Haut nicht im geringsten angreift und leicht einen Schaum entwickelt, der möglichst lange stehen bleibt. Diesen Anforderungen entspricht am besten eine neutrale Kernseife, und eine solche ist noch zarter und milder, wenn zum Sieden nicht Natronlauge allein, sondern Natron- und Kalilauge gemeinsam verwendet wurden. Gewöhnlich nimmt man ein Drittel Kalilauge und zwei Drittel Natronlauge; besser ist es jedoch, beide Laugen je zur Hälfte zu verwenden.

Von mehreren der durch ihre vorzügliche Rasierseife bekannten Fabriken sagt man, daß sie auch heute nach altd deutscher Weise das Fett nur mit Kalilauge verseifen und erst durch Aussalzen in eine kalihaltige Natronseife überführen. Daß man auf diese Weise ein sehr gutes Produkt erhält, unterliegt keinem Zweifel; daß man aber durch gleichzeitiges Verseifen mit Kali- und Natronlauge nicht dasselbe sollte erreichen können, ist nicht einzusehen.

Betreffs des Fettansatzes ist zu bemerken, daß die für die Herstellung piliert er Feinseifen angegebenen Ansätze auch für die Fabrikation von Rasierseifen bevorzugt werden dürfen; reine Kokosseifen sind jedenfalls für den hier gedachten Zweck wenig verwendbar, da ihr Schaum allerdings reichlich aber nicht genügend haltbar ist, während reine Talgseifen, auch wenn sie unter Mitverwendung von Kalilauge gesotten sind, nicht genügend leicht zum Schäumen zu bringen sind. Am besten geeignet ist auch hier ein Ansatz aus 80—90 % Talg und 20—10 % Kokosöl, der bei Berücksichtigung der obigen Angaben eine in jeder Weise befriedigende Seife besonders dann ergibt, wenn das Endprodukt noch einen geringen Zusatz von Rizinusölsäure erhält, also schwach angesäuert wird.

Leimkernseifen oder kaltgerührte Seifen kommen als Rasierseifen nur als zweite Qualität in Betracht, und als dritte Sorten sind Leimseifen oder auch transparente Leimseifen, sogenannte Glyzerinseifen, im Handel. Als Parfüm verwendet man entweder nur Bittermandelöl oder sehr häufig auch Geraniumöl und Rosenöl im Gemisch mit einem kleinen Zusatz von Moschustinktur. Eine Färbung der Rasierseifen unterbleibt.

**Rasierkernseife.** Der Ansatz besteht aus frischem Talg; ist derselbe aber sehr mager, so wird Schweinefett in beliebigen Prozentsätzen hinzugenommen, da ein magerer, sehr stearinhaltiger Talg allein versotten Seifen ergibt, die leicht reißen. Auf die gute Beschaffenheit des Talges ist großer Wert zu legen; alter, ranziger Talg liefert keine guten Seifen. Um ein leichtes Schäumen zu erreichen, gibt man auch zweckmäßig 10 % Kokosöl zum Fettansatz, der nunmehr eine in jeder Weise vollkommene Seife ergeben wird.



Aus einem Ansatz von beispielsweise 70 % Talg, 20 % Schweinefett und 10 % Kokosöl läßt sich mit halb Natron- und halb Kalilauge direkt und indirekt eine vorzügliche Rasierseife sieden. Bei indirektem Sieden gibt man zuerst den Talg und das Schweinefett in den Kessel und leitet die Verseifung mit einer 10grädigen Ätznatronlauge ein. Ist volle Verbindung entstanden, so wird bei flottem Sieden die erforderliche Kalilauge nachgegeben. Man dampft alsdann den Leim soweit ein, bis entnommene Proben fest sind und naß werden. Hierauf wird die Leimseife mit 40grädiger Ätznatronlauge soweit gesättigt, bis Kernausscheidungen erfolgen. Ein vollständiges Trennen wird jedoch hierbei nicht beabsichtigt, da man dies erst durch wiederholtes Nachdampfen erreicht. Läuft dann klare Lauge bei dem Probenehmen über den Spatel, so wird der Kessel fest gedeckt und die Unterlauge, nachdem sie sich abgesetzt hat, entfernt. Die Grundseife ist in der Regel jetzt sehr scharf, enthält auch noch hinreichend Lauge beigemischt, um das Kokosöl, welches nunmehr hinzugesetzt wird, noch vollständig zu verseifen. Durch Nachgeben von 4grädigem Salzwasser — man kann auch Chlorkaliumlösung nehmen — wird die Seife jetzt so beweglich gemacht, daß sie den Charakter einer ausgeschliffenen Kernseife annimmt.

Um aus demselben Ansatz auf direktem Wege eine Rasierkernseife zu erhalten, wird zunächst die Hälfte der Natron- und die Hälfte der Kalilauge im Kessel heiß gemacht und dazu das Kokosöl und das Schweinefett gegeben. Die entstehende Seife ist nunmehr imstande, auch den Talg, der allmählich eingebracht wird, mit in den Verband zu ziehen, so daß, wenn alle Fette und Laugen im Kessel sieden, eine nach Eschwegerart verbundene Seife entstanden ist. Hat dieselbe Neigung zum Dickwerden, so wird starke Chlorkaliumlösung zugegeben und schließlich die Abriechung geprüft. Parfümiert wird mit künstlichem Bittermandelöl oder einer Mischung aus

100	Teilen	Geraniumöl,
50	„	Palmarosaöl,
10	„	Cassiaöl,
30	„	Cinnamol, gelöst in
100	„	Sprit.

Auf 100 kg Seife nimmt man 200—250 g Parfüm.

**Rasierseife II.** Man nimmt für gewöhnlich an, daß alle kaltgerührten Seifen durch die in der Form eintretende Nacherhitzung volle Verseifung eingehen; dies trifft jedoch nicht immer zu, und namentlich dann nicht, wenn starke Laugen von 38—40° Bé angewandt werden. Die Seifen sind dann nicht wasserhaltig genug und bilden sich deshalb mitunter nur teilweise aus. Bei den Rasierseifen ist die volle Verseifung aber ein Hauptfordernis, weshalb man die Nacherhitzung meist nicht der Form überläßt, sondern im Wasserbade arbeitet und die Verseifung im Kessel abwartet. Erst wenn die ganze Masse eine gleichmäßige Verseifung durch Bildung von Leimkern eingegangen ist, wird sie in die Formen ausgefüllt.

Die Ansätze zu solchen Seifen können recht verschieden sein und bestehen zumeist aus Talg, Schweinefett und Kokosöl. Gewöhnlich finden aber kleine Abweichungen hinsichtlich der Laugen statt; die Art der Anfertigung ist jedoch stets dieselbe.

Ein passender Ansatz besteht aus:

30 kg Talg, frisch,  
10 „ Schweinefett, frisch,  
10 „ Kokosöl,  
25 „ Ätznatronlauge von 38° Bé, die man zweckmäßig  
zur Hälfte durch Kalilauge ersetzt.

Ein Ansatz für eine Rasier-Leimkernseife ist:

20 kg Talg,  
1 „ Rizinusöl,  
4 „ Cochin-Kokosöl,  
10 „ Ätznatronlauge von 35° Bé,  
6 „ Kalilauge von 22° Bé,  
3 „ Pottaschelösung von 22° Bé.

Das Fett wird 50° C heiß gemacht, die Lauge und die Pottaschelösung zusammengegossen und in dem Fett langsam verrührt. Will man die Seife gefärbt haben, so wird die Farbe in heißem Wasser gelöst und der Lauge durch Umrühren beigelegt. Um jedoch aus vorstehendem Ansatz durch Nacherhitzung eine Leimkernseife herzustellen, bedarf es Vorsicht und einiger Übung. Schon das Zusammenrühren muß exakt ausgeführt werden, und der gebildete Verband darf niemals durch das Nachgeben der Lauge gestört werden. Allerdings ist es nicht nötig, daß sofort leimartige Verbindung entsteht; aber die Laugen und Fette müssen untereinander gemischt in sich selbst haltbar sein, die Mischung darf weder Lauge absetzen, noch Fett ausscheiden. Oft entsteht, sobald alle Lauge zugegeben ist, leimkernartige Verbindung, die herausgebildete Seife ist blank und zieht sich netzartig; solche Seife kann parfümiert und sofort geformt werden. Andere Mischungen aber sehen nach dem Zugeben der Lauge rau und stumpf aus. In diesem Falle stellt man die Rührung ein, deckt den Rührkessel möglichst fest und wartet die Selbsterhitzung ab. Ist dieselbe vornehmlich in der Mitte der Seife eingetreten, so wird die gesamte Masse im heißen Wasserbade gleichmäßig angewärmt und abermals stark gerührt. Sobald sich blanker Leimkern gebildet hat, ist die Verbindung eingegangen; man kann nun Proben entnehmen und an der erkalteten Seife die Härte und die Abrichtung feststellen.

Ein anderes Verfahren ist das folgende: 42 kg Talg und 19 kg Kokosöl werden langsam geschmolzen, so daß das Fett nicht über 80° C warm wird, und dann durch ein Sieb oder Tuch geseiht. Nachdem es bis auf 65° C abgekühlt ist, werden 30 kg Natronlauge von 30° Bé allmählich unter fortwährendem Rühren hinzugesetzt, damit sich das Fett langsam und innig verseift. Ist dies erfolgt, so bringt man 10 kg Kalilauge von 26° Bé hinzu und rührt, wenn alles in gutem Verband ist, das Parfüm hinein. Dasselbe besteht aus 140 g Thymianöl, 80 g Kümmelöl und 40 g Bergamottöl. Jetzt muß gut aufgepaßt werden, denn

sobald die Seife anfängt, auf der Oberfläche Streifen zu werfen, wird sie schnell in die Form gegeben. Wird die Seife zu dick, so tritt Trennung ein und, um sie dann wieder zusammenzubringen, müßte sie im Kessel von neuem erhitzt werden. Da die Seife danach aber mehr kernig und unansehnlich wird, würde sie nicht mehr als Rasierseife zu benutzen sein. In der Form deckt man sie gut zu und läßt sie bis zum anderen Tage ruhig stehen. Nach dem Schnitt läßt man die Seife dann noch einige Tage zusammenstehen, damit sie schwitzt, ehe man sie zum Trocknen auseinanderstellt; durch das Schwitzen wird die Seife schön weiß.

Anschließend folgen noch einige Vorschriften für zusammengerührte Rasierseifen. Hier wird die fertige Seife, nachdem sie parfümiert ist, in flache Formen gegossen, die im Gegensatz zu den oben geschilderten Verfahren vielfach nicht bedeckt werden.

1.

22,5 kg Talg,

2,5 „ Cochin-Kokosöl,

10 „ Ätznatronlauge von 35° Bé,

6 „ Kalilauge von 21° Bé,

3 „ Pottaschelösung von 21° Bé.

52—53° C

warm,

Parfüm:

45 g Kümmelöl,

80 „ Lavendelöl,

35 „ Thymianöl.

2.

15 kg Talg,

7 „ Olivenöl,

3 „ Cochin-Kokosöl,

10 „ Ätznatronlauge von 35° Bé,

6,5 „ Kalilauge von 10° Bé,

3 „ Pottaschelösung von 10° Bé.

49° C warm,

Parfüm:

70 g Bergamottöl,

40 „ Kümmelöl,

35 „ Lavendelöl,

15 „ Thymianöl,

5 „ Moschustinktur.

3.

17 kg Talg,

5 „ Mandelöl,

3 „ Cochin-Kokosöl,

10 „ Ätznatronlauge von 35° Bé,

6,5 „ Kalilauge von 20° Bé,

3 „ Pottaschelösung von 20° Bé.

47—48° C

warm,

Parfüm:

45 g Bergamottöl,

5 „ Bittermandelöl,

100 „ Geraniumöl.

4.

16,5 kg Talg,

5 „ Sesamöl,

3 „ Cochin-Kokosöl,

10 „ Ätznatronlauge von 35° Bé,

6 „ Kalilauge von 20° Bé,

3 „ Pottaschelösung von 20° Bé.

32—33° C

warm,

Parfüm:

60 g Safrol,

25 „ Pfefferminzöl,

5 „ Patchouliöl.

Kalilauge und Pottaschelösung werden bei den Ansätzen gemischt in Anwendung gebracht.

Ansatz 3 legt beim Verrühren in der Regel auf. Die Seife wird in gewöhnliche Kokosseifenformen gegossen und, nachdem sie erstarrt ist, fest gedeckt.

Die vorstehenden Ansätze ergeben sehr nachhaltigen Schaum entwickelnde Seifen, die im Selbstgebrauch gern genommen werden und vielfach auch bei Barbieren eingeführt sind. Was sonst noch als Rasierseife im Handel erscheint, ist nicht besonders dazu angefertigt, da man sich vielfach mit Seifen begnügt, welche geeignet sind, durch Schaumentwicklung das Barbieren zu erleichtern. Oft sind es reine Talgkernseifen, die einen mehr oder weniger hohen Gehalt an Leimfetten in ihrem Ansatz aufweisen, und insonderheit die sogenannten Windsor-

seifen, welche in der Regel aus halb Talg und halb Kokosöl bestehen, sind gern genommene Rasierseifen.

Aus 12,5 kg Palmkernöl, 7,5 kg Talg, 5 kg Schweinefett, 10 kg Ätznatronlauge von 36° Bé, 5,5 kg Kalilauge von 20° Bé und 3 kg Pottaschelösung von 20° Bé, oder 12,5 kg Talg, 12,5 kg Palmkernöl, 12,5 kg Ätznatronlauge von 36° Bé, 12,5 kg Pottaschelösung von 30° Bé bei 37—38° C zusammengerührt, mit 10 g Zitronengelb gefärbt und leicht mit 75 g Bergamottöl und 5 g Mirbanöl parfümiert, erhält man beispielsweise ein Produkt, das sowohl als Handseife wie als Rasierseife zu verwenden ist.

Für eine Rasierseife aus Talg und Mandelöl auf kaltem Wege geben Schimmel & Co. folgende Vorschrift<sup>1)</sup>: 85 Teile Talg und 15 Teile fettes Mandelöl werden bei einer Temperatur von 45—46° C mit 25 Teilen Natronlauge von 38° Bé und 25 Teilen Kalilauge von 38° Bé verrührt. Die Verseifung geht glatt vonstatten. Die hieraus resultierende Seife hält vorzüglichen, fetten Schaum und sieht schön weiß aus. Die Riegel ziehen sich nicht, sondern bleiben rechtwinklig. Im Schnitt ist die Seife schön griffig.

**Rasierseifenpulver.** Die Rasierseifenpulver sind Pulver von reiner Kernseife, die noch mit Stärkemehl oder Mandelkleie, Veilchenwurzelpulver oder Mandelkleie und Veilchenwurzelpulver versetzt sind. Diese Zusätze verfolgen einen doppelten Zweck: Manche empfindliche Haut verträgt nämlich selbst eine reine, neutrale Kernseife nicht, es tritt nach dem Gebrauch der Seife ein unangenehmes Gefühl der Trockenheit auf, das gemildert wird, wenn man eine Seife mit den genannten Zusätzen verwendet, die ferner bewirken, daß der Schaum sich länger hält, d. h. besser steht. Durch eine Mischung von 100 Teilen Seifenpulver mit 20—25 Teilen Stärkemehl erhält man ein Rasierpulver, das einen zarten, langanhaltenden Schaum gibt. Meist werden diese Pulver weiß verlangt; doch kommen sie auch rosa gefärbt in den Handel. Das Stärkemehl wird vor dem Mischen mit dem Seifenpulver parfümiert und, wenn nötig, gefärbt, wobei Parfüm und Farbe sorgfältig verrieben werden. Nach dem Mischen von Stärkemehl und Seifenpulver wird das Ganze durch ein nicht zu feines Sieb gegeben. Wird das Parfüm ins Seifenpulver gegeben, so entstehen kleine Zusammenballungen, die sich trotz aller Mühe nicht vollständig verreiben lassen und schließlich auf dem Siebe zurückbleiben.

Als Parfüm für weißes Rasierpulver mit Stärkemehl benutzt man gewöhnlich eine Mischung von Lavendelöl, Thymianöl, Kümmelöl und Fenchelöl, für rosa Pulver Geraniumöl, Palmarosaöl und etwas Nelkenöl, für feinstes Rosenrasierpulver Geraniumöl, Rosenöl und Bergamottöl.

Ein sehr gutes Rasierpulver von allerdings nicht starkem, aber sehr haltbarem und angenehmem Geruch erhält man durch eine Mischung von 25 kg Seifenpulver, 4 kg Veilchenwurzelpulver und 2 kg Mandelkleie. Das Ganze ist innig zu mischen und dann durch ein Sieb zu geben.

<sup>1)</sup> Seifenfabrikant 1893, S. 389.

**Rasierpasta.** Die Rasierpasta oder Rasierseifencreme ist eine Kaliseife von salbenartiger Konsistenz, die öfter von einer guten Silberseife kaum zu unterscheiden ist. Eine solche Seife ist aber meist nicht neutral und nur für wenig empfindliche Haut verwendbar.

Ein geeigneter Ansatz besteht aus:

30 kg Olivenöl,  
15 „ Olein,  
5 „ Kokosöl,  
30 „ Kalilauge von 24° Bé,  
15 „ Pottaschelösung von 24° Ré.  
10 „ Ätznatronlauge von 36° Bé.

Das Öl wird 60° C heiß gemacht und die Lauge darin verrührt. Oft entsteht sofort Verband, meistens aber bildet sich die gut verbundene haltbare Seife erst, wenn der Kessel einige Stunden fest gedeckt ist. Die fertige Seife wird in ein Gefäß geschöpft und, wenn erkaltet, fest zugeschlagen, da sich alle derartigen Seifen erst nach 4 bis 6 Wochen vollständig ausbilden und nicht früher in den Handel gebracht werden dürfen.

Außer der vorstehend besprochenen Rasierpasta kommt aber auch Rasierseifencreme im Handel vor, die vollständig neutral ist und gerade den Vorzug haben soll, daß sie auch auf die empfindlichste Haut keinen unangenehmen Reiz ausübt. Die nachstehende Vorschrift soll eine solche Seifencreme ergeben, die vollständig neutral ist und dabei nicht ranzig wird.

In einem emaillierten Kessel, der in einem anderen, mit heißem Wasser gefüllten Kessel steht, werden 15 kg weißes, ganz frisches Schweinefett und 3 kg frisches Sesamöl auf 37—38° C erwärmt. Das Wasserbad ist in möglichst gleichmäßiger Wärme zu erhalten. Zu dem erwärmten Fett gibt man alsdann unter kräftigem Rühren zuerst 1,5 kg Ätznatronlauge von 40° Bé, die zuvor mit 0,5 kg Wasser verdünnt wurden, in ganz dünnem Strahle hinzu und dann ebenso 7 kg Ätzkalilauge von 40° Bé. Es muß ununterbrochen weiter gerührt werden, bis die Masse so dick ist, daß der Rührstab darin stehen bleibt. Da Rühren kann unter Umständen einen ganzen Tag dauern; man darf sich aber die Mühe nicht verdrießen lassen, da nur so eine vollständige Verseifung zu erzielen ist. Die fertige Creme wird in Steinkruken gefüllt und an einem kühlen Ort aufbewahrt. Ein feines, aber teures Parfüm für obigen Ansatz ist:

250 g Bittermandelöl,  
50 „ Rosenöl,  
2 „ Cumarin.

Das Parfüm wird der erkalteten Seife in einer Reibschale zugesetzt, was am besten jeweils kurz vor dem Versande erfolgt.

Nach H. Mann werden folgende Vorschriften in Frankreich zur Herstellung von Rasiercreme häufig angewandt:

I.

3500 g Schmalz,  
1875 „ Kalilauge von 25° Bé,  
100 „ Spirit,  
parfümiert mit:  
30 g Bittermandelöl,  
3 „ Pfefferminzöl.

II.

7,5 kg Olein,  
15 „ Olivenöl,  
2,5 „ Kokosöl,  
22,5 „ Kalilauge von 24° Bé,  
5 „ Natronlauge von 36° Bé.

Diese Seifenrceme muß nach Fertigstellung tüchtig geschlagen werden, ebenso die nach folgender Vorschrift hergestellte:

4,5 kg Schmalz,  
0,5 „ Cochin-Kokosöl,  
2,0 „ Kalilauge von 36° Bé,  
0,5 „ Natronlauge von 36° Bé.

Man überläßt die Creme erst einige Stunden der Ruhe, knetet sie dann gehörig, am besten in einer Knetmaschine, durch und setzt schließlich etwas Sprit hinzu, bis Glanz und alabasterartiges Aussehen auftritt.

Die fertige Ware hebt man in gut verschlossenen Töpfen auf und füllt diese nach Bedarf in kleinere Porzellandosen ab, die hübsch etikettiert und mit Verschußstreifen versehen einen guten Handelsartikel bilden.

Parfümiert werden diese Rasiercremes am häufigsten mit Bittermandelöl; doch sind auch mit Rosen und Veilchen parfümierte im Handel. Geeignete Parfümierungsvorschriften lauten für

Veilchen: 50 g Jonon (Haarmann & Reimer),  
100 „ Bergamottöl,  
15 „ Irisöl, konkret (Franz Fritzsche & Co.),  
5 „ künstl. Moschus (Th. Mühlethaler).

Rose: 60 g Geraniumöl,  
10 „ künstl. Rosenöl (Heine & Co),  
70 „ Nelkenöl,  
40 „ Moschustinktur,  
10 „ Sandelholzöl.

Auf 1 kg Creme verwendet man 15—20 g Parfüm.

### Zahnseifen, Zahnpasten und Zahncremes.

Man unterscheidet Zahnseifen und Zahnpasten. Mit Zahnseifen werden diejenigen Zahnreinigungsmittel bezeichnet, die einen großen Gehalt an Seife besitzen, während zur Herstellung von Zahnpasten Seife nur in geringer Menge oder garnicht verwendet wird.

**Zahnseifen.** Über den Wert der Zahnseifen als Reinigungsmittel für die Zähne ist man sehr geteilter Ansicht. Vielfach wird behauptet, daß ein fortgesetzter Gebrauch solcher Seifen den Zahnschmelz angreife. Es ist jedoch nicht anzunehmen, daß ein gesunder Zahn durch eine gute, neutrale Seife, auch wenn sie fortgesetzt zur Reinigung dient, leiden wird, während Seifen, die freies Alkali enthalten, auf die Dauer schädlich wirken können.

Ein großer Teil der Zahnseifen besteht aus Mischungen von Seife mit präparierten Austernschalen, Veilchenwurzelpulver u. dgl. Der Gebrauch von gemahlenen Austernschalen ist jedoch zu verwerfen, da dieselben, auch wenn sie noch so sorgfältig geschlemmt sind, stets scharfe Teilchen enthalten, welche den Zahnschmelz verletzen müssen. Überhaupt sind alle Zusätze, welche eine stark reibende Wirkung auf den Zahn ausüben, wie Bimsstein, Kohle usw., und selbstverständlich auch solche Stoffe, die den Schmelz angreifen, wie Salizylsäure und



Alaun, oder entkalkend wirken, wie Milch- oder Weinsäure, und wie Zucker, in Gärung übergehen können, nach Möglichkeit von jeder Verwendung auszuschließen.

Für die Reinigung der Zähne empfehlenswert ist jedoch eine Zahnseife folgender Zusammensetzung:

0,25 g Thymol,  
1,0 „ Ratanhiaextrakt, gelöst in  
6,0 „ heißem Glyzerin,  
0,5 „ gebrannte Magnesia,  
4,0 „ doppeltkohlensaures Natron,  
30,0 „ medizinische Seife,  
1,0 „ Pfefferminzöl.

Wenn auch gegen die Zweckmäßigkeit des vorstehenden Rezeptes durchaus nichts einzuwenden ist, so erscheint es unter Umständen doch als zweckmäßig, die Wirkung durch den Zusatz von Kalziumkarbonat (präzipitierter kohlensaurer Kalk) und ähnlich milde, unlösliche Mittel, wie z. B. Veilchenwurzelpulver oder Talkpulver zu verstärken. Eine geeignete Vorschrift ist die folgende:

250 g Seifenpulver,  
500 „ Kalziumkarbonat,  
10 „ Pfefferminzöl,  
15 „ Myrrhenpulver,  
50 „ Glyzerin,  
180 „ Spiritus.

Das Ganze wird mit Karmin rot gefärbt und im Mörser zu einer festen Pasta angerührt, welche am besten in Porzellanbüchsen eingefüllt wird. Die roten Zahnseifen werden häufig auch mit Alkannin, zuweilen auch mit feinst gepulvertem Sandelholz gefärbt.

Eine Zahnseife, die gewöhnlich als Dr. Hufelands Zahnseife bezeichnet wird, gibt die folgende Vorschrift:

7000 g feinsten Talg, ohne Säure geschmolzen,  
3250 „ Natronlauge von 38° Bé,  
500 „ Kalilauge von 20° Bé,  
500 „ Goldoker,  
125 „ Umbrabraun,  
1500 „ Calcaria carbonica praecipitata,  
2000 „ heißem Wasser angerieben,  
150 „ Pfefferminzöl,  
25 „ Nelkenöl.

} in

Der Kessel mit dem durch ein Tuch geseihten Talg wird ins Wasserbad gebracht und der Talg bis auf 75° C erhitzt. Hierauf wird die bis auf etwa 38° C erwärmte Lauge langsam zum Talg in den Kessel gegeben, das Ganze ungefähr  $\frac{1}{4}$  Stunde lang gerührt und alsdann im Kessel der Ruhe überlassen. Hierbei wird der Kessel selbst leicht zu gedeckt und durch entsprechende Wärmezufuhr dafür gesorgt, daß die Verseifung nicht zu schnell vor sich geht. Diese wird nach ungefähr einer Stunde einsetzen, indem die Masse im Kessel etwas zu steigen beginnt. Die Masse wird nun wieder vorsichtig durchgerührt, bis die Seife wieder ruhig im Kessel liegt und das Aussehen einer prima weißen

Kernseife angenommen hat. Man gibt jetzt die bereitstehenden Farbstoffe und den kohlensauren Kalk hinzu und rührt gut durch, entfernt alsdann den Kessel aus dem Wasserbade, parfümiert unter stetem Umrühren und bringt die nun fertige Zahnseife in die Form, die man nur leicht mit dem Holzdeckel zudeckt und über Nacht stehen läßt. Anderen Tages kann man die Zahnseife in Stückchen schneiden, welche man etwa 12 Stunden zum Trocknen aufstellt und dann in Stanniol verpackt.

Eine Reihe weiterer Vorschriften lautet:

1 kg gepulverte, medizinische Seife wird mit 250 g Glyzerin und 500 g 90%igem Spiritus innig verrieben, dann 500 g feinst pulverisierte Veilchenwurzel und soviel präzipitierter kohlensaurer Kalk daruntergearbeitet, daß eine plastische Masse entsteht. Parfüm und Farbe setzt man am besten dem Spiritus hinzu. Das beliebteste Parfüm ist Pfefferminzöl, da es einen erfrischenden Geschmack im Munde hervorruft. Als Farbe verwendet man Karmin oder Alkannin. Man nimmt zur sogenannten roten Zahnseife auf obiges Quantum:

20 g Pfefferminzöl, Mitcham,	oder: 20 g Pfefferminzöl, Mitcham,
5 „ Nelkenöl,	10 „ Nelkenöl,
5 „ Zitronenöl,	6 „ Salbeiöl,
10 „ Benzoetinktur,	2 „ Pimentöl

Ein ähnlich gutes Erzeugnis erhält man nach folgender Vorschrift:

20 kg Cochin-Kokosöl,	65 g Anethol,
10 „ Natronlauge von 37° Bé,	30 „ Nelkenöl,
10 „ kohlensaurer Kalk,	20 „ Cassiaöl,
600 g Blutstein,	20 „ Bergamottöl,
140 „ Pfefferminzöl,	60 „ Myrrhentinktur.

Eukalyptus-Zahnseife, die auch ziemlich eingeführt ist, wird in folgender Weise hergestellt:

1000 g feinst geschlemmte, gebrannte Kieselgur  
von schneeweißer Farbe,  
250 „ pulverisierte Veilchenwurzel,  
50 „ Florentiner Lack,  
300 „ medizinische Seife

werden mit gleichen Teilen 96 %igem Spiritus und Glyzerin zu einer Pasta angerührt, die mit Karmin rot gefärbt und mit 10 g englischem Pfefferminzöl, 15 g Eukalyptusöl, 5 g Nelkenöl und 1 g Rosenöl parfümiert wird.

China-Zahnseife wird in voriger Weise hergestellt; nur wird statt Veilchenwurzelpulver 250 g feinst pulverisierte Chinarinde und 100 g feinst pulverisiertes Sandelholz genommen und das Ganze mit 5 g englischem Pfefferminzöl, 5 g Krauseminzöl, 5 g Nelkenöl und 5 g Pomeranzenöl parfümiert.

Vielfach werden auch sogenannte Kräuter-Zahnseifen hergestellt. Eine Vorschrift dafür lautet: 1000 g Speckstein, 50 g Bimsstein und 200 g Veilchenwurzel, alles fein gepulvert, werden mit Chlorophyll saftgrün gefärbt und mit einer Mischung von 10 g Pfefferminzöl, 5 g Salbeiöl, 4 g Kalmusöl, 3 g Majoranöl, 2 g Thymianöl und 6 g Cumarin parfümiert. Andererseits stößt man 500 g Seifenpulver mit

200 g Sprit und 100 g Glyzerin zu einer weichen Pasta an, der man nach und nach die obige Pulvermischung zusetzt. Aus der Masse werden viereckige Stücke geformt, welche man nach dem Herausnehmen aus den Formen mit einer schwachen, mit wenig Pfefferminzöl versetzten Benzoetinktur bestreicht und abgetrocknet in Stanniol hüllt.

Eine andere Vorschrift lautet:

500 g Kalziumkarbonat,  
25 „ Bimssteinpulver,  
75 „ Veilchenwurzelpulver,  
5 „ Pfefferminzöl,  
2,5 „ Salbeiöl,  
2 „ Kalmusöl,  
2,5 „ Thymianöl,  
3 „ Cumarin.

Pulver und ätherische Öle werden aufs innigste gemengt und mit Chlorophyll grün gefärbt. Andererseits werden

250 g Seifenpulver,  
100 „ Spiritus,  
50 „ Glyzerin

gemengt und in diese Masse ganz allmählich das obige Pulver eingerührt, bis eine feste, kaum knetbare Masse entsteht. Diese wird entweder in Stücke gepreßt oder in viereckige Stücke geschnitten, die man, nachdem sie ein wenig abgetrocknet sind, mit Benzoetinktur bestreicht und schließlich in Stanniol verpackt.

Auch auf kaltem Wege werden Zahnseifen hergestellt, die jedoch wenig zu empfehlen sind. Eine Vorschrift ist:

10 kg Kokosöl,  
5 „ Natronlauge von 38° B<sub>é</sub>,  
7 „ Schlemmkreide,  
1 „ gepulverte Austernschalen,  
50 g Orient-Rosenrot.

Die Schlemmkreide und die Austernschalen sind mit etwas Öl anzureiben und dann im Kokosöl zu verteilen. Hierauf wird die Farbe zugegeben, danach die Lauge in bekannter Weise eingerührt und schließlich mit 50 g Pfefferminzöl parfümiert.

**Zahnpasten.** Eine sehr gebräuchliche Zahnpasta gibt die folgende Vorschrift:

500 g Havanna-Honig,  
500 „ Seifenpulver,  
280 „ Magnesia,  
1 „ Karmin,  
2 „ Ammoniak,  
15 „ Wasser,  
parfümiert mit 10 „ Pfefferminzöl.

Honig, Seifenpulver und Magnesia werden zu einer plastischen Masse geknetet, nachdem man das Karmin mit dem Salmiakgeist und Wasser fein zerrieben und zugesetzt hat. Zuletzt folgt das Pfefferminzöl. Man nehme nur soviel Salmiakgeist, als zur Lösung des Karmins unbedingt notwendig ist, da letzteres sonst bläulich wird.

Durch Zugabe anderer Parfüms zu vorstehendem Ansatz lassen sich folgende Handelsmarken herstellen:

#### Kräuter-Zahnpasta.

5 g Pfefferminzöl,	1 g Thymianöl,
5 „ Krauseminzöl,	1 „ Wacholderbeeröl,
3 „ Salbeiöl,	1 „ Ysopöl,
2 „ Kalmusöl,	1 „ Arnikaöl.

Diese Paste kann eventuell etwas grünlich gefärbt werden; doch ist auch hier rot vorzuziehen, wenn eine Färbung überhaupt erwünscht ist.

#### Thymol-Zahnpasta.

30 g Thymol,	10 g Pfefferminzöl, Mitcham,
0,1 „ Cumarin,	5 „ Rosenholzöl.

#### Salol-Zahnpasta.

80 g Salol,
15 „ deutsches Pfefferminzöl,
5 „ Nelkenöl,
1 „ Rosenöl, künstlich,
2 „ Anethol,
1 „ Neroliöl, künstlich.

#### Sherry-Tooth-Paste.

4 g Zimtöl,
8 „ Anethol,
4 „ Nelkenöl,
4 „ Bergamottöl.

#### Pfefferminz-Zahnpasta.

6,5 kg präzipit. kohlensaurer Kalk,
15,0 „ Schlemmkreide,
5,0 „ Grundseife,
0,6 „ Sirup,
0,7 „ Wasser,
1,0 „ Glyzerin,
10 g Karmin,
40 „ Rhodamin, in Wasser gelöst,
80 „ Eugenol,
400 „ Pfefferminzöl.

Vor Zugabe der ätherischen Öle läßt man das Ganze einmal über die Piliemaschine laufen und gibt es dann in die Misch- und Knetmaschine, wo man auch die Öle zusetzt.

**Zahncremes.** Die Zahncremes sind Zahnpasten in Cremeform, die man durch reichlichere Zugabe von Glyzerin und Wasser zu den Zahnpasten erhält und die in Zinntuben gefüllt zum Verkauf gelangen. Einige Vorschriften lauten:

#### Dentalin.

1500 g Glyzerin,
700 „ Seifenpulver,
1000 „ Schlemmkreide,
15 „ Thymol,
15 „ Myrtol,
50 „ Pfefferminzöl,
10 „ Lavendelöl.

#### Wintergrün-Zahncreme.

600 g Seifenpulver,
600 „ Glyzerin,
4000 „ Weinsprit,
2200 „ Wasser,
10 „ Pfefferminzöl,
10 „ Zimtöl,
10 „ Anisöl,
15 „ Nelkenöl,
8 „ Wintergrünöl.

**Zahncreme mit chlorsaurem Kali.**

500 g chlors. Kali, ff. pulverisiert,  
940 „ Glyzerin,  
170 „ Seifenpulver,  
250 „ Seifencreme,  
30 „ Bimsstein, pulverisiert,  
1000 „ kohlensaurer Kalk,  
30 „ Pfefferminzöl,  
3 „ Anethol,  
5 „ Zimtöl,  
2 „ Lavendelöl.

Den Seifencreme stellt man her, indem man 8 kg Schweineschmalz und 1,5 kg Cochin-Kokosöl mit 7,3 kg Kalilauge von 36 ° Bé verseift.

Da chlorsaures Kali beim Zusammenwirken mit organischen Stoffen heftige Explosionen bedingen kann, so muß seine Mischung mit den anderen Bestandteilen sehr vorsichtig und ohne Anwendung von Druck geschehen.

Das Präparat ist weiß zu lassen, da sich das chlorsaure Kali mit roten Farbstoffen nicht verträgt.

**Chinosol-Zahncreme.**

1000 g kohlensaurer Kalk,  
1000 „ Magnesia,  
200 „ Seifenpulver,  
600 „ Glyzerin, chemisch rein,  
100 „ Cochenille-Tinktur,  
5 „ Chinosol,  
25 „ Pfefferminzöl.

## Medikamentöse Seifen.<sup>1)</sup>

Es sind erst wenige Jahrzehnte verflossen, seitdem die medikamentösen Seifen in weiteren Kreisen Anerkennung gefunden haben, denn die Ärztenwelt war sich lange Zeit über den wahren Wert dieser Präparate nicht einig, obwohl sich ihre Verwendung im Volke gleichsam als Hausmittel immer mehr verbreitete.

Die erste Anregung, die Seife überhaupt therapeutisch zu verwenden, stammt von Hebra<sup>2)</sup>, dessen Schüler Auspiz dann ebenfalls den Heilwert der Seife studierte und in seiner Monographie über die Seife<sup>3)</sup> zum ersten Male Natronseifen mit arzneilichen Zusätzen empfahl. Daß unter den dermatotherapeutischen Applikationsmethoden die Anwendung medikamentöser Seifen aber überhaupt zu Ehren gekommen ist, ist das große Verdienst des bekannten Dermatologen Unna, dessen Publikation „Über medizinische Seifen“<sup>4)</sup> die alten Vorurteile gänzlich brach.

Unna kam dazu, sich mit medikamentösen Seifen näher zu beschäftigen, als er bemerkte, daß Patienten diese Seifen vielfach eigenmächtig benutzten und sich auf diese Weise oft sehr schadeten, indem bestehende Hautkrankheiten unter der Behandlung meist verschlimmert wurden. Er betonte daher, daß es die Aufgabe der Ärzte sei, sich des Gegenstandes mit allem Interesse anzunehmen, erfahrene und uneigennützig Fachleute der Pharmazie und Seifenkunde für die sachgemäße Fabrikation verlässlicher Seifen zu gewinnen und die fertigen Produkte endlich durch renommierte Apotheker in den Handel bringen zu lassen. Er selbst gab eine gute, neutrale Grundseife an, die mit einem Fettüberschuß versehen, die Anwesenheit von freiem Alkali ausschließen und somit als nicht reizender Träger von Medikamenten aller Art geeignet sein sollte. Seine Ideen wurden dann später, teilweise in begeistelter Form, von Eichhoff<sup>5)</sup>, Buzzi<sup>6)</sup> u. a. aufgenommen, doch empfahl der erstere, neben der Herstellung fester Stückseifen vornehm-

---

<sup>1)</sup> Vgl. hierzu Schrauth, Die medikamentösen Seifen. Berlin 1914. (Julius Springer, Berlin).

<sup>2)</sup> Virchow, spez. Pathologie u. Therapie, Bd III, S. 31.

<sup>3)</sup> Wien 1867, Fues' Verlag, Leipzig.

<sup>4)</sup> P. G. Unna, Sammlung Klinisch. Vorträge von Richard Volkmann, Nr. 252 (1885).

<sup>5)</sup> P. J. Eichhoff: Über Seifen. Dermatologische Studien. 2. Reihe 1. Heft. (1889). — Sammlung Klin. Vorträge, Neue Folge, Nr. 4.

<sup>6)</sup> F. Buzzi: Beitrag zur Würdigung der medikamentösen Seifen. Dermatologische Studien. 2. Reihe. 6. Heft. (1891.)



lich die Fabrikation pulverförmiger Produkte, während Buzzi die flüssigen Seifen bevorzugte.

Bekanntlich werden die medikamentösen Seifen in der Hauptsache zur Bekämpfung von Hautkrankheiten verwandt, da in den weitaus meisten Fällen die an sich schon reinlichere Seifenmethode der Salbentherapie vorzuziehen ist. Die obengenannten Autoren haben die Vorteile, welche die Seifen als Grundlage für Medikamente besonders geeignet machen, in trefflicher Weise beleuchtet, in dem vorliegenden Zusammenhang erübrigt es sich aber, auf diese vornehmlich den Arzt interessierenden Ausführungen näher einzugehen. Auch die Physiologie der Seifenwirkung soll hier unbesprochen bleiben, da sie für den Fabrikanten und Techniker ebenfalls nur geringes Interesse besitzen wird und da auch diesem alles hierüber Wissenswerte an leicht zugänglicher Stelle<sup>1)</sup> zur Verfügung steht.

Neben den lediglich therapeutisch anzuwendenden medikamentösen Seifen ist jedoch noch eine zweite Gruppe zu benennen, die desinfizierenden Seifen und Seifenpräparate, denen natürlicherweise eine große Bedeutung zukommen muß, da die Seife auf Grund ihrer keratolytischen Eigenschaften ein tieferes Eindringen der Desinfizientien in die entfettete Haut durchaus möglich macht. Der Wert dieser Seifen wurde in früheren Zeiten von ärztlicher Seite allerdings nur sehr gering angeschlagen, eine Tatsache, die in der Unbeständigkeit und Zersetzlichkeit der damals fabrizierten Produkte ihre Erklärung findet. Inzwischen hat nun aber die Chemie neue Stoffe aufgefunden, die im Seifenkörper unzersetzt haltbar sind, und es gilt heute wohl vornehmlich, mit veralteten Vorurteilen aufzuräumen, die den Arzt davon zurückhalten können, auch diesen Seifen von neuem wieder größere Beachtung zu schenken.

Auch die Seife selbst besitzt ja, wie bereits eingangs erwähnt wurde, bei entsprechend gewählter Zusammensetzung, unbedingt antiseptische Wirkung, so daß der Fabrikant bei der Herstellung von Desinfektionsseifen lediglich die hier in Betracht kommenden Gesetzmäßigkeiten zu beachten hat, um auch eine in jeder Weise wirksame Grundseife zu erzielen<sup>2)</sup>. Mit Vorteil wird er vornehmlich ein Produkt verwenden, für dessen Bereitung nach Möglichkeit nur feste Fette verarbeitet wurden, da die Salze der gesättigten Fettsäuren eine wesentlich höhere Desinfektionskraft besitzen als die der ungesättigten. Die Grundsätze, welche Unna in dieser Beziehung für die Darstellung seiner lediglich aus bestem Rindertalg bestehenden Grundseife seinerzeit aufgestellt hat, behalten also auch heute nach wie vor ihre volle Gültigkeit. Am besten verwendet man daher auch hier als Grundlage die für die Herstellung piliierter Feinseifen empfohlenen Grundseifen, zumal es sich in keiner Weise empfiehlt, kaltgerührte Seifen für medikamentöse Verarbeitung heranzuziehen. Denn es dürfte heute wohl ganz allgemein bekannt

---

<sup>1)</sup> Vgl. W. Hanauer: Über medizinische Seifen. Der Seifenfabrikant 1907, Nr. 46 — Nr. 52.

<sup>2)</sup> S. S. 59.

sein, daß die meisten Arzneistoffe, auch die anscheinend wenig empfindlichen, wie die Schwefelblüte, die weitgehendsten Zersetzungen erfahren und hervorrufen, wenn sie während des Verseifungsprozesses der losen Emulsion beigemischt werden, welche noch den größten Teil der verwandten Rohstoffe in freiem Zustande enthält. Daß die zu verarbeitende Grundseife mit ganz besonderer Sorgfalt und aus besonders reinen Rohmaterialien bereitet sein muß, mag dabei als selbstverständlich gelten, handelt es sich doch immer, um das noch einmal hervorzuheben, um ein Produkt, das als Medikament Verwendung finden soll.

Das „Deutsche Arznei-Buch“ gibt daher auch eine ganz genaue Vorschrift für die Herstellung einer „medizinischen Seife“ (*sapo medicatus*), doch ist es wohl außer allem Zweifel, daß die fabrikmäßige Darstellung infolge mannigfacher apparativer Vorteile und auf Grund der Spezialerfahrungen, über welche die Großindustrie verfügt, meist reinere und qualitativ bessere Produkte liefert, als sie der Apotheker herstellen kann. Die medizinische Seife des D. A. B. wird aus Schweineschmalz und Olivenöl durch Verseifung mit Natronlauge gewonnen und ist ein weißes, nicht ranziges, in Wasser und Weingeist klar lösliches Pulver, dessen weingeistige Lösung nicht alkalisch reagieren darf.

Die für die Herstellung medikamentöser Seifen zu verwendenden Seifenfabrikate durch Dialyse einem besonderen Reinigungsprozeß zu unterwerfen, indem man ihre Lösungen in Därme aus Pergamentpapier einfüllt, diese in Wasser einhängt und den verbleibenden Rückstand im Dampfbade eindickt, erscheint in den meisten Fällen, entgegen den Forderungen vieler Dermatologen, durchaus unnötig, da die geringen Salzmenngen, welche eine sorgfältig bereitete Grundseife aufweist, physiologisch ohne größere Bedeutung sind. Dialysierte Seifen werden daher praktisch heute auch nur für die Bereitung des später besprochenen Opodeldok verwandt.

Im Gegensatz zur Dialyse ist nun aber das von Liebreich empfohlene Zentrifugieren der Seifen, das in den meisten medizinischen, die Kosmetik behandelnden Schriften ebenfalls immer wieder erwähnt wird, eine Maßnahme, die heute nur noch in den Büchern existiert und als solche überhaupt undurchführbar ist. Denn das an sich bestechende Verfahren, den Laugenüberschuß und die salzartigen Verunreinigungen durch Ausschleudern vom Seifenkörper zu trennen, hat sich in der Praxis als vollkommen aussichtslos erwiesen und ist daher seit etwa 20 Jahren auch nirgends mehr ausgeführt worden. Zentrifugierte Seifen sind auch dem Namen nach heute nicht mehr im Handel zu finden, und es steht zu vermuten, daß die zahlreichen Autoren, welche in früheren Jahren handelsübliche, zentrifugierte Seifen empfohlen und ihrer Milde halber anderen Produkten vorgezogen haben, niemals ein Stück Seife in Händen gehabt haben, das nach Liebreich oder nach sonst einer Methode zentrifugiert worden ist.

Von höchster Wichtigkeit für die Weiterverarbeitung der Grundseife und die Haltbarkeit der fertigen Seifenpräparate ist nun aber der für das Piliere notwendige Feuchtigkeitsgehalt, da viele Arzneimittel auf Grund hygroscopischer Eigenschaften die Seife schnell austrocknen,

so daß sie häufig nur schwer aus der Seifenpresse tritt und andererseits auch beim Gebrauch leicht bröckelt. Es empfiehlt sich daher, die medikamentösen Stoffe in solchen Fällen etwa 24 Stunden vor dem Vermischen mit den Seifenspänen und der Verarbeitung auf der Piliemaschine in etwa dem gleichen Quantum Wasser zu verteilen und erst die so entstandene brei- oder salbenartige Mischung dem Seifenkörper während des Pilierens zuzusetzen, wodurch zugleich die bestmögliche Verteilung gewährleistet ist.

Außer dem beabsichtigten Medikamentgehalt sollten medikamentöse Seifen irgendwelche Ingredienzien, wie sie häufig bei der Fabrikation von Feinseifen Verwendung finden, aber nicht enthalten, insonderheit sollen bei ihrer Herstellung auch Vaseline, Lanolin, Glycerin usw. nach Möglichkeit vermieden werden. Denn diese Stoffe wirken einerseits dem entfettenden Prinzip der Seife direkt entgegen, indem sie die Poren der Haut verstopfen und dem Arzneistoff das Eindringen in die Epidermis erschweren, andererseits können sie aber auch die Wirkung der beigegebenen Heilstoffe direkt nachteilig beeinflussen. Viele Antiseptica, wie Karbolsäure, die drei Kresole, Kreolin, Lysol, Thymol, Formol, Tannin u. a. verlieren beispielsweise in rein wässriger oder auch seifenhaltiger Lösung auf Glycerinzusatz hin erheblich an Desinfektionskraft, trotzdem das unverdünnt käufliche Glycerin nachweislich bakterizide Wirkung besitzt<sup>1)</sup>.

Auch eiweißartige Stoffe, wie Hühnereiweiß, Kasein, Albumosen, Trockenmilch, Pflanzenkleber usw., die vielfach zur Herstellung völlig neutraler Seifen an Stelle des von Unna empfohlenen, leicht ranzig werdenden Überfettes Verwendung finden und die dann die Aufgabe haben, das in der Seife enthaltene, freie bzw. bei der Hydrolyse entstehende Alkali unter Bildung nicht ätzender Alkalialbuminate zu binden, müssen in medikamentösen Seifen zum wenigsten als durchaus entbehrlich gelten, da ja für deren Herstellung nur auf das sorgfältigste bereitete, völlig einwandfreie neutrale Grundseifen zur Verarbeitung kommen sollen. Auch bietet selbst die neueste Forschung bis heutigen Tages keineswegs eine sichere Handhabe dafür, daß derartige Zusätze, auch soweit sie den Vorteil der Wahrscheinlichkeit für sich haben (Albumosen)<sup>2)</sup>, das beim Waschprozeß hydrolysierte Alkali überhaupt zu binden vermögen<sup>3)</sup>, für viele der empfohlenen Stoffe ist das Gegenteil sogar leicht zu bewiesen. Denn beispielsweise kann ein mit Formaldehyd<sup>4)</sup> bzw. Alkohol<sup>5)</sup> denaturiertes Hühnereiweiß nie und nimmer als Alkali bindende Säure in Betracht kommen, ganz abgesehen davon, daß das Eiweiß selbst alkalische Reaktion besitzt und demnach schon an sich als salzartige Verbindung aufzufassen ist.

<sup>1)</sup> O. von Wunschheim, Arch. f. Hyg., Bd. 39, S. 101—141.

<sup>2)</sup> P. Runge und J. Goerbing: Über Hydrolyse von Seifen. Dermatologische Studien, Bd. 21 (Unna, Festschrift, Bd. II, S. 172).

<sup>3)</sup> W. Scholz u. A. Gelarie: Über den Desinfektionswert der Seifen mit besonderer Berücksichtigung des Alkaligehaltes und der Zusätze von Riechstoffen. Arch. f. Dermatologie und Syphilis, Bd. 101, Heft 1.

<sup>4)</sup> DRP. 112456 u. 122354 (Rayseife).

<sup>5)</sup> DRP. 134933.

Mehrere Medikamente einer einzigen Grundseife zu inkorporieren, ist ebenfalls wenig ratsam. Denn ganz abgesehen von der Möglichkeit einer chemischen Umsetzung der verschiedenen Arzneistoffe untereinander, müssen derartige Zubereitungen beim Arzt und beim Patienten stets den Eindruck erwecken, als ob sich der Fabrikant in einer gewissen Unsicherheit über die Qualität seiner Seifen durch solche Massenwirkung beruhigen wolle. Eine „Salicylsäure-Resorcin-Teer-Schwefelseife“ z. B. ist unter allen Umständen, vom chemischen wie vom therapeutischen Standpunkt aus, ein Unding, und nur in ganz wenigen Ausnahmefällen, die im folgenden auch besonders hervorgehoben sind, mag es als berechtigt erscheinen, einer Seife mehr als ein Medikament beizumischen. Auch hier soll aber der arzneiliche Zusatz keinesfalls mehr als zwei Komponenten enthalten.

Für die Konsistenz medikamentöser Seifen lassen sich kaum bestimmte Forderungen aufstellen, da die Ansichten über den Wert und Unwert der verschiedenen Zubereitungen weit auseinandergehen. Therapeutisch am meisten verwandt wird allen Bemühungen zum Trotz neben der weichen Seifenform auch heute noch das feste Seifenstück, während pulverförmige und flüssige Seifen mit wenigen Ausnahmen selbst in dermatologischen Kreisen nur eine geringe Verbreitung gefunden haben. Gewisse Vor- oder Nachteile mag im Einzelfall natürlich immer die eine Form der anderen gegenüber bieten, doch ist eben damit keinesfalls Veranlassung gegeben, nunmehr gerade diese eine dauernd und enthusiastisch allen anderen vorzuziehen.

Ihrer Herstellungsweise entsprechend müssen die handelsüblichen flüssigen Seifen mit Ausnahme des Seifenspiritus auch als Grundseifen für rein antiseptische Zwecke weniger geeignet erscheinen als die festen Stückseifen, weil sie niemals reine Seifenlösungen darstellen, vielmehr zwecks Erhöhung ihrer Haltbarkeit gewisse Zusätze wie Glyzerin, Zuckerlösung, Chlorkalium und Pottaschelösung enthalten, die der vollen Entwicklung einer antiseptischen Wirkung entgegenstehen.

Eine Ausnahme bilden hier lediglich die später noch besprochenen Spezialpräparate (Lysol, Lysoform usw.), in denen die Seife jedoch keineswegs mehr die Rolle einer Grundseife erfüllt, vielmehr durch chemische Umsetzung derartig verändert ist, daß man, rein äußerlich betrachtet, kaum noch von einer medikamentösen Seife sprechen kann.

Die pulverförmigen Zubereitungen bieten allerdings, soweit sie nicht durch Vermahlen medikamentöser Stückseifen hergestellt werden, den unbedingten Vorteil, daß viele Medikamente, die in der Stückseife bei der innigen Berührung mit dem Seifenkörper allmählich doch Zersetzung erfahren (Perborate), in der losen Mischung mit einem reinen Seifenpulver oft unbegrenzt lange haltbar sein können. Trotzdem aber sind medikamentöse Seifen in Pulverform nur äußerst selten anzutreffen, und wirklich gehalten hat sich, wie gesagt, neben den festen Stückseifen lediglich die weiche Form.

Diese weichen medikamentösen Kaliseifen<sup>1)</sup> sind nun die eigentlichen Konkurrenten der Fettsalben, denen gegenüber sie eine ganze Reihe von Vorteilen bieten. Da die Affinität der Seife zur menschlichen Haut größer ist als die eines Fettes, und da die Kaliseifen in besonderem Maße die Eigenschaft besitzen, die Hornschicht zu erweichen, sind sie, wie schon oben erwähnt, imstande, leichter in die Epidermis einzudringen und die inkorporierten Heilmittel somit mehr in die Tiefe zu führen, als es eine fettartige Salbenkomposition jemals vermag. Die Folge davon ist, daß diese Mittel, wie experimentell festgestellt ist, nach vorhergegangener Resorption schnell in den Blutkreislauf gelangen und ebenso schnell ihre Wirkungen entfalten. Bei oberflächlichen Einreibungen läßt sich beispielsweise mit einer neutralen weichen 5 %igen Jodkaliumseife das Jod im Speichel schon 6 Stunden, im Harn 36 Stunden nach Beginn des Experimentes nachweisen, während bei Einreibungen und Guttaperchaverband das Jod im Harn schon nach 12, im Speichel nach 2—3 Stunden auftritt<sup>2)</sup>. Auch die Schmierkuren mit weichen Seifen, denen metallisches Quecksilber inkorporiert ist, liefern den besten Beweis dafür, daß die Medikamente in Seifenform durch die normale Haut resorbiert werden, und der Fabrikant pharmazeutischer Seifenpräparate kann daher nicht nachdrücklich genug darauf hingewiesen werden, gerade dieser weichen Zubereitung das lebhafteste Interesse zu schenken, insonderheit, da ihre Wirkung durch einen teilweisen Ersatz des Wassergehaltes durch gewisse organische Lösungsmittel des weiteren eine wesentliche Erhöhung erfahren kann. Denn die Wirkung eines Stoffes und insonderheit seine Desinfektionskraft ist nicht nur abhängig von seiner Konzentration und der Dauer seiner Einwirkung, sondern in erster Linie auch von dem chemischen Milieu, in dem er seine Wirksamkeit entfaltet, d. h. besonders von der Art und der Zusammensetzung seines Lösungsmittels<sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> Auch für die Bereitung einer weichen Kaliseife (*sapo kalinus*) gibt das D. A. B. eine genaue Vorschrift. Sie wird gewonnen aus Leinöl durch Verseifung mit schwach alkoholischer Kalilauge und ist eine gelblich-bräunliche, durchsichtige, schlüpfrige Masse von schwachem, seifenartigem Geruch.

<sup>2)</sup> Buzzi, l. c. S. 42 und S. 56.

<sup>3)</sup> Beispielsweise wird die Wirkung der Karbolsäure in wäßriger Lösung erhöht durch den Zusatz von Salzsäure, Wein- oder Oxalsäure, ferner durch die Beigabe von Kochsalz und durch Neutralsalze überhaupt, indem durch die so bedingte Aussalzung des Phenols aus der wäßrigen Lösung der Teilungskoeffizient zwischen dem Medium und den Bakterien ein für diese günstigerer wird und somit die Einlagerung in den Zelleib eine Erleichterung erfährt (Spiro u. Bruns, Arch. f. exp. Path. u. Pharm. 1898, Bd. 41, S. 355). Andererseits wird der Desinfektionseffekt von Metallsalzen, wie z. B. Sublimat, durch Salzzusatz erheblich vermindert, da die in großer Verdünnung fast völlige Dissoziation dieser Salze bei gleichzeitiger Anwesenheit anderer Elektrolyte zurückgedrängt wird (König und Paul, Die chemischen Grundlagen der Lehre von der Giftwirkung und Desinfektion. Zeitschrift f. Hyg. u. Infektionskr. 1897, Bd. 25, S. 1). Während ferner eine Lösung von Sublimat in 25 % Alkohol auf Bakterien eine stärker abtötende Wirkung ausübt als eine wäßrige Lösung gleicher Konzentration, ist eine absolut alkoholische Sublimatlösung nahezu wirkungslos entsprechend der Verschiebung des Teilungskoeffizienten zwischen Lösungsmittel und Bakterienzelle, und ohne jeden Desinfektionseffekt ist schließlich auch das sogenannte Karbolöl, eine 5 %-Lösung von Phenol in Olivenöl, da das letztere die größte Lösungsaffinität zum Phenol besitzt.



Es lag nun daher der Gedanke nahe, die Seife nicht nur ausschließlich in wässriger Lösung zu verwenden, sondern für die Lösung auch solche Mittel heranzuziehen, die in Betracht der eben erwähnten Tatsache als geeignet erscheinen mußten, die Desinfektionskraft der Seife zu erhöhen, ohne ihre physiologischen Eigenschaften nachteilig zu beeinflussen. Am geeignetsten mußte naturgemäß der Äthylalkohol (Weingeist, Weinsprit, Spiritus) erscheinen, der auf Grund seiner mechanisch hautfettlösenden Eigenschaften und durch sein großes Diffusionsvermögen die für antiseptische Zwecke besonders wertvolle Eigenschaft besitzt, auch in die tiefsten Hautschichten einzudringen und so dem nachfolgenden Antiseptikum, im vorliegenden Falle der Seife, den Weg dorthin zu bahnen. Neben diesen mechanisch reinigenden Kräften kommt dem Alkohol aber auch bakterizide Wirkung zu. Schon in einer Konzentration von 5—10 % besitzt er entwicklungshemmende Wirkungen, doch steigt die Desinfektionskraft mit wachsender Konzentration nur bis zu einem bestimmten Grenzwert, indem anscheinend nur den bei der Vereinigung mit Wasser entstehenden Molekularverbindungen<sup>1)</sup> Desinfektionswirkung zukommt. Absoluter Alkohol desinfiziert nur äußerst wenig, während 50—60 % iger etwa die Mitte hält zwischen 1 ‰ igem Sublimat und 3 % iger Karbolsäure.

Für die Zwecke der Händedesinfektion wurde der offizinelle Seifenspirit (Spiritus saponatus) zuerst von Mikulicz<sup>2)</sup> angewandt. Während Fürbringer<sup>3)</sup> und später Ahlfeld<sup>4)</sup> anschließend an die mechanische Reinigung der Hände mit Wasser und Seife, bzw. heißer Seifenlösung vor der Ausführung chirurgischer Operationen die Vornahme einer Alkoholwaschung empfohlen hatten, vereinfachte er diese Methode dahin, daß er diese beiden Waschungen in eine einzige zusammenzog, indem er eine Mischung beider Mittel, der Seifenlösung und des Alkohols, in Anwendung brachte.

Für die Herstellung des Seifenspiritus, der sich weiterhin auch vornehmlich für die Desinfektion chirurgischer Instrumente usw. als geeignet erwiesen hat, existieren eine Unmenge von Vorschriften. Nach dem D. A. B. ist er zu bereiten aus

6	Teilen	Olivenöl,
7	„	Kalilauge von 1,128 spez. Gew.,
30	„	Weingeist von 90 %,
17	„	Wasser.

Das Olivenöl wird mit der Kalilauge und einem Viertel der vorgeschriebenen Menge Weingeist in einer verschlossenen Flasche unter häufigem Schütteln beiseite gestellt, bis die Verseifung vollendet ist und eine Probe der Flüssigkeit mit Wasser und Weingeist sich klar mischen läßt. Darauf fügt man der Flüssigkeit die noch übrigen drei

<sup>1)</sup> T. Fawcett, Über die Molekularverbindungen von Alkohol und Wasser Pharm. Journ. and Pharm. 1910. 4. Reihe, Bd. 30, Seite 754.

<sup>2)</sup> Mikulicz, Deutsche med. Wochenschrift 1899, Nr. 24.

<sup>3)</sup> Fürbringer, Untersuchungen und Vorschriften für die Desinfektion der Hände des Arztes. Wiesbaden 1888. (Bergmann.)

<sup>4)</sup> Ahlfeld, Monatsschr. f. Geb. u. Gyn. 1899, Bd. 10.



Viertel des Weingeistes und das Wasser hinzu und filtriert die Mischung. Spez. Gew. 0,925—0,935.

Sehr beschleunigt wird die Verseifung des Öles durch ein Erhitzen der obigen, noch unfertigen Mischung im Wasserbade auf 40—50°, und am bequemsten ist die Herstellung des Präparates aus fertiger Kaliseife, wie sie vor dem Kriege von der chem. Fabrik Helfenberg A.-G. in Helfenberg (Sachsen) geliefert wurde. Aus dieser Seife erhält man das offizinelle Präparat, indem man

100 Teile Helfenberger Kaliseife,  
300 „ Weingeist von 90%,  
200 „ destilliertes Wasser.

durch öfteres Schütteln löst, 24 Stunden stehen läßt und filtriert.

Einen Natronseifenspiritus kennt das D. A. B. nicht, trotzdem ein aus Natronseife bereitetes Präparat auf die Haut weniger reizend wirkt als das mit Kaliseife hergestellte. Für die Herstellung desselben verwendet man am besten eine fertige Natronseife, die, von Salzen fast ganz befreit, ein klar bleibendes Präparat liefert. Eine Vorschrift für ein solches mit dem spez. Gew. 0,925—0,935 lautet:

15,0 Teile Helfenberger Oleinseife,  
50,0 „ Weingeist von 90%,  
35,0 „ destilliertes Wasser.

Man mazeriert unter öfterem Schütteln, bis sich die Seife gelöst hat, läßt dann 8 Tage in einem kühlen Raume ruhig stehen und filtriert hierauf. Zur Parfümierung ist ein geringer Zusatz von Lavendelöl empfehlenswert.

Neben diesem flüssigen Seifenspiritus sind jedoch noch eine ganze Reihe anderer Kompositionen aus Spiritus und Seife bekannt, denen in besonderen Fällen eine nicht geringe Bedeutung zukommt. Unter dem Namen Saponimentum, Opodeldok oder Liniment wird eine gallertartige Mischung von Alkohol und Seife (bis zu 10 %), die meist noch einen Zusatz von Kampfer und Ammoniak erfährt, als äußerliches Heilmittel bei schmerzhaften Zuständen der Haut und der Muskeln verwandt. Zur Herstellung dieses als Hausmittel verbreiteten Präparates werden nach dem D. A. B. 40 Teile medizinische Seife und 10 Teile Kampfer in der Wärme in 420 Teilen Weingeist von 90 % gelöst. Nachdem die noch warme Lösung unter Benutzung eines bedeckten Trichters in das zur Aufbewahrung des fertigen Opodeldoks bestimmte Gefäß filtriert worden ist, fügt man

2 Teile Thymianöl,  
3 „ Rosmarinöl,  
25 „ Ammoniakflüssigkeit (10 %ig)

hinzu und kühlt das Gemisch schnell ab.

Dem Opodeldok ähnlich ist der von Vollbrecht für den Gebrauch im Felde empfohlene<sup>1)</sup> feste Seifenspiritus, der durch Lösen von etwa 4—6 % Kokosnatronseife in 100 Teilen stark erwärmtem 92—95 %igen Spiritus beim Erkalten dieser Lösung erhalten wird. Er schmilzt bei

<sup>1)</sup> Langenbecks A. 1900, Bd. 61, S. 25.

Handwärme und soll dann ebenso wirksam sein wie die oben besprochenen flüssigen Präparate. Abgesehen von der Tatsache, daß der 92 bis 95 %ige Alkohol nur geringes Desinfektionsvermögen besitzt, zeigt dieser feste Seifenspirituss jedoch den Mangel, daß er auch schon an warmen Tagen zerfließt und deshalb schwer verpack- und transportierbar ist. Zudem wird, wie mit jedem Seifenspirituss, auch mit diesem Präparate eine Reinigung der Haut nicht erzielt, da sich die trotz seines Gebrauches auf der Haut verbleibenden Unreinlichkeiten erst durch Zuhilfenahme von Wasser und Seife entfernen lassen.

Eine Spiritusseife, die in möglichst einfacher Weise gleichzeitig eine Desinfektion und Reinigung der Haut gestattet und zudem die Unannehmlichkeiten der gewöhnlichen festen Waschseife — ihre Härte, bequeme Form, leichte Transportfähigkeit und einfache Verwendungsart — in sich vereinigt, wird gewonnen, indem man den für das Vollbrechtsche Präparat angegebenen Kokos-Natronseifengehalt erheblich, d. h. auf etwa 25—30 %, steigert.

Allerdings genügt das so erhaltene Produkt auf Grund der allzu hohen, für das Erhärten des Präparates aber notwendigen Alkoholkonzentration, noch nicht den strengen Anforderungen, welche von seiten der Ärzewelt an ein Desinfektionsmittel gestellt werden müssen, obwohl es die für die Zwecke der Antisepsis denkbar besten Grundseife bildet, die nach Zusatz desinfizierender Mittel und mechanisch wirkender Stoffe eine vollkommene Sterilisation der damit behandelten Hautpartien bewirken müßte. Denn diese Seife, die für gewöhnlich, wie gesagt, hart und fest ist und daher sicherlich auch in Form dosierter Tabletten gewonnen werden kann, erfährt auch bei wasserfreier Verwendung, infolge der Reibwirkung, einen Schmelzprozeß, wobei Seifenspirituss gebildet wird, der schnell in die Haut eindringt und dabei die Seife selbst und zugleich das eventuell beigemischte Antiseptikum in die tiefsten Schichten der Haut einführt. Da sich dieser Vorgang aber an der Luft vollzieht, verdunstet der größte Teil des Spirituss, während sich Seife und Antiseptikum in der Haut anreichern. Befeuchtet man nun die Hände mit einigen Tropfen Wasser, so erzielt man durch die üblichen Waschbewegungen ein ausgiebiges Schäumen der tief in die Haut eingeführten Seife und damit eine Reinigungswirkung, wie sie durch keinen anderen Waschprozeß herbeigeführt werden kann. Das gleichzeitig mit der Seife in die Tiefe gedrungene Antiseptikum entfaltet zugleich in konzentriertester Lösung die denkbar energischste Wirkung, so daß auf diese Weise in der kurzen Zeit einer gewöhnlichen Seifenwaschung eine vollständige Haut- und Händedesinfektion als möglich erscheint, vorausgesetzt allerdings, daß das verwandte Desinfiziens im Seifenkörper dauernd haltbar ist.

Wie schon oben angedeutet, sind nun leider aber nicht alle Desinfektions- und Heilmittel bei gleichzeitiger Gegenwart von Seife haltbar, weil die Seife ihrer chemischen Natur entsprechend zu Umsetzungen mancherlei Art durchaus befähigt ist. Eine große Anzahl chemischer Substanzen verliert daher, der Seife inkorporiert, ihre Wirkung oder erfährt doch eine so erhebliche Veränderung derselben, daß der prak-

tische Wert solcher Seifen ohne weiteres keineswegs aus der Wirkung des Medikamentes einerseits und derjenigen der Seife andererseits abzuleiten ist.

Trotzdem aber würde es durchaus nicht zu befürworten sein, die Herstellung medikamentöser bzw. antiseptischer Seifen nunmehr überhaupt zu unterlassen und beispielsweise zur Desinfektion der Haut das Hauptgewicht vornehmlich auf eine energische mechanische Reinigung mit Seife und Bürste zu legen und eine chemische Desinfektion erst nachfolgen zu lassen, um die in den Poren und Drüsenkanälen der Haut alsdann noch zurückgebliebenen Keime zu vernichten. Denn es unterliegt keinem Zweifel, daß diejenigen medikamentösen Seifen, deren Zusammensetzung eine konstante ist, ein Objekt von großer therapeutischer und hygienischer Bedeutung darstellen, indem sie, wie das schon mehrfach erwähnt wurde, auf Grund ihrer keratolytischen Eigenschaften befähigt sind, die inkorporierten Desinfektions- und Heilmittel in die tiefsten Tiefen der Hautschicht einzuführen. Auch die Sauberkeit der Verwendung und die Sparsamkeit beim Verbrauch lassen die Seife als Träger für äußerlich anzuwendende Medikamente und vornehmlich für antiseptische Stoffe als äußerst geeignet erscheinen.

Ob nun ein Medikament seine Wirkungen im Seifenkörper dauernd behält und frei entwickeln kann, d. h. als „seifenfest“ zu bezeichnen ist, hängt natürlich auch von seinem chemischen Charakter ab. Im allgemeinen werden saure Agenzien die Seife unter Abscheidung der äußerst schwachen Fettsäuren zersetzen, indem sie selbst unter Aufnahme des Seifenalkalis in Neutralsalze übergehen, denen naturgemäß ganz andere Wirkungen zukommen können, als den inkorporierten Säuren. Dagegen werden Medikamente, die selbst Alkalisalze sind oder chemisch indifferente Substanzen, wie beispielsweise vegetabilische Rohdrogen in den meisten Fällen im Seifenkörper unzersetzt erhalten bleiben. Auch all die Mittel, bei denen das undissoziierte Molekül Träger der Wirkung ist (Desinfektionsmittel zweiter Ordnung), dürfen wohl, soweit sie nicht, wie beispielsweise das Phenol, sauren Charakter besitzen, in der Hauptsache als „seifenfest“ angesehen werden (Kampfer, Naphtalin usw.), während Schwermetallsalze wie Kupfer, Quecksilber- und Silbersalze, die als „Desinfektionsmittel erster Ordnung“ durch Ionen wirksam sind, unlösliche und daher unwirksame Niederschläge bilden, sobald sie mit den löslichen Alkaliseifen in Berührung kommen.

Allgemein gültige, zusammenfassende Gesetze, die für die Haltbarkeit der verschiedenen Mittel im Seifenkörper maßgebend sein könnten, lassen sich jedoch nicht aufstellen, da u. a. auch dem durch die Anwesenheit ungesättigter Fettsäuren bedingten Reduktionsvermögen der Seife selbst und der etwaigen Reduktions- oder Oxydationsfähigkeit der verwandten Heilstoffe Rechnung getragen werden muß. In den folgenden Abschnitten sind daher die für die Verarbeitung der einzelnen Heil- und Desinfektionsmittel und ihre Haltbarkeit im Seifenkörper wichtigen Faktoren jeweils im Anschluß an die Besprechung ihrer Eigenschaften und ihres therapeutischen Wertes behandelt worden.

### Teerseifen.

Es ist beinahe selbstverständlich, daß der Teer, dessen therapeutische Bedeutung bereits dem um Christi Geburt lebenden Celsus<sup>1)</sup> bekannt war und der schon von Plinius (gest. 79 v. Chr.) in der *Historia naturalis* mehrfach gegen Haarausfall und Hautkrankheiten empfohlen wird, schon frühzeitig für die Fabrikation medikamentöser Seifen benutzt worden ist. Denn seiner antiparasitären, resorbierenden, Epidermis regenerierenden (keratoplastischen) und vornehmlich juckstillenden Wirkung halber findet der Teer auch heute noch dem Strome der Zeiten zum Trotz bei Ärzten und Laien als Heilmittel für die verschiedensten Hautkrankheiten die weitgehendste Beachtung. Teerseifen sind somit heute wohl die volkstümlichsten und verbreitetsten medikamentösen Seifen, indem sie in gebildeten wie in ungebildeten Schichten des Volkes als Allheilmittel gegen alle Flechten, Finnen, Pickel, Mitesser usw. angewandt werden, trotzdem gerade bei ihrer Anwendung eine gewisse Vorsicht nötig ist, da der Teer auf Grund unliebsamer Nebenwirkungen, insonderheit bei zarten oder gar schon angegriffenen Hautpartien, eine ganze Reihe strikter Kontraindikationen aufweist. Auch sind durchaus nicht alle in den Handel kommenden Teerseifen als brauchbare Produkte zu bezeichnen, und vornehmlich die ganz billigen sind eher schädlich als heilkräftig zu nennen.

Unter Teer versteht man die Produkte der trockenen Destillation der Steinkohle und verschiedener Holzarten, von denen neben dem ersteren lediglich der Koniferen-, Birken- und Buchenholzteer medizinische Bedeutung besitzen. Der Steinkohlenteer enthält:

- I. Sauerstoffhaltige, in Alkali lösliche Verbindungen (Phenole und Säuren),
- II. Sauerstofffreie Verbindungen, von denen die Chinolin- und Pyridinbasen mit Mineralsäuren extrahierbar sind, während der Rest hauptsächlich aus Kohlenwasserstoffen (Benzol, Naphthalin, Anthracen, Phenanthren und ihren Homologen) besteht, die durch Destillation im Vakuum nach Entfernung der vorbenannten Bestandteile rein erhalten werden können,
- III. das Pech, welches bei dieser Destillation als Rückstand hinterbleibt.

Die durch Destillation des Holzes gewonnenen Teerarten enthalten neben hochsiedenden Kohlenwasserstoffen, Phenolen und Phenoläthern als wichtige Bestandteile Terpene, Essigsäure und Harzsäuren.

Wenn auch die Möglichkeit, daß die Wirksamkeit des Teers gerade in dieser seiner Heterogenität begründet liegt, nicht ohne alle Wahrscheinlichkeit ist, so darf man andererseits doch annehmen, daß ein großer Teil der genannten Bestandteile ein für die Wirkung nutzloser Ballast ist, und daß vielleicht die unangenehmen und oft auch schädlichen Nebenwirkungen des Teers gerade einem Teil dieser Ballaststoffe zuzuschreiben sind. Als Nachteil des Teers und der Teerbehandlung gilt

---

<sup>1)</sup> Vgl. Celsus, *De medicina* lib. V. 22 und lib. V. 28, 16.

nämlich, von dem unangenehmen Geruch und der unschönen Farbe des Präparates ganz abgesehen, vor allem die Tatsache, daß er die Haut färbt, die Wäsche untilgbar verfleckt, oft auch, wie bereits gesagt, ganz unliebsame Reizerscheinungen und Entzündungen der damit behandelten Hautpartien hervorruft und bisweilen Vergiftungen auftreten läßt, die seine Anwendung nicht immer geraten sein lassen.

Es ist daher nicht zu verwundern, daß von Ärzten und Chemikern jahrzehntelang Versuche gemacht worden sind, den Teer durch andere Präparate zu ersetzen, welche eine Einschränkung dieser unangenehmen Eigenschaften herbeiführen sollten. Aber alle in diesem Sinne empfohlenen Ersatzmittel wie Resorzin, Naphtol, Pyrogallol, Chrysarobin, Anthrarobin u. a., die später noch ausführlich besprochen werden sollen, waren nicht imstande, den Teer im dermatologischen Arzneischatz entbehrlich zu machen, im Gegenteil, sie haben die für gewisse Krankheitsfälle und besonders für die Ekzemtherapie so wichtigen Eigenschaften des Präparates nur um so stärker hervortreten lassen. Es blieb daher nichts anderes übrig als zu versuchen, die therapeutisch wichtigen Bestandteile des Präparates herauszusuchen und zu prüfen, ob auch sie noch die unangenehmen Nebenwirkungen zeigen, oder andererseits durch chemische Beeinflussung, beispielsweise durch eine verständige und zielbewußte Kombination mit anderen Substanzen, zu versuchen, das Urprodukt von seinen lästigen Eigenschaften zu befreien, ohne seine therapeutische Wirkung herabzusetzen. Besonders im erstgenannten Falle würde es als weiterer Vorteil anzusehen sein, daß der abgeschiedene wirksame Körper entgegen der wechselnden Zusammensetzung des Ausgangsmaterials, stets die gleichen Bestandteile aufweisen und auf diese Weise eine genaue Dosierung gestatten müßte.

Zuerst sind von Vieht in dieser Richtung Versuche gemacht worden<sup>1)</sup>, den Teer, und zwar den Steinkohlenteer, in der genannten Weise zu modifizieren und ein Produkt zu schaffen, welches wohl die therapeutischen Vorzüge des Ausgangsmaterials, aber nicht seine Nachteile besitzen sollte. Durch eine Reihe von Reinigungsprozessen wurden die klebenden und färbenden Bestandteile extrahiert, das Pech, welches hier etwa 50—60 % der Gesamtmenge ausmacht, und die relativ giftigen und übelriechenden Pyridinbasen wurden entfernt, und endlich wurde durch eine Mischung des so gereinigten Steinkohlenteers mit gleichen Teilen gereinigten Wachholderteers, der die entstandenen festen Ausscheidungen leicht verflüssigte, ein Produkt erhalten, welches unter dem Namen Anthrasol (Knoll & Co., Ludwigshafen a. Rh.)<sup>2)</sup> in der Teertherapie bald festen Fuß fassen konnte. Das Präparat ist also noch immer ein allerdings konstantes Gemisch aus verschiedenen Substanzen, enthält aber im großen und ganzen nur die Phenole und Kohlenwasserstoffe des Teers, mit deren Wirkung sich die Teerwirkung selbst deckt. Es ist ölartig, leicht flüssig, schwach gelb gefärbt, in Wasser

<sup>1)</sup> H. Vieht, Die dermatologisch wichtigen Bestandteile des Teers und die Darstellung des Anthrasols. Therapie der Gegenwart 1903, Nr. 12.

<sup>2)</sup> DRP. 166975.



unlöslich und erinnert nur durch seinen charakteristischen Geruch an das Ursprungsprodukt. Die Phenole, das Phenol (Karbolsäure) selbst und die Kresole, die im Steinkohlenteer besonders reichlich enthalten sind, bedingen die juckstillende und desinfizierende Wirkung, während nach den umfassenden chemischen und therapeutischen Versuchen von Sack und Vieht<sup>1)</sup> an die Kohlenwasserstoffe und besonders an die flüssigen Methylnaphtaline, welche für die Haut ein sehr großes Durchdringungsvermögen besitzen, die spezifische dermatologische Teerwirkung gebunden ist<sup>2)</sup>.

Es ist selbstverständlich, daß sich die Seifenindustrie sehr schnell des Anthrasols bemächtigte, da es mit Hilfe dieses Produktes gelingt, farblose Teerseifen herzustellen, welche allein durch ihren Geruch auf einen Teergehalt hinweisen und die durchaus berufen sind, an die Stelle der alten schwarzen Teerseifen zu treten. Ihre Vorzüge diesen gegenüber bestehen vornehmlich in der Reizlosigkeit, auch sind sie ohne schädliche Nebenwirkung, und sollen der ersteren an therapeutischer Wirksamkeit nicht das geringste nachgeben.

Ganz vollkommen aber ist, wie wir sehen, auch das Anthrasol nicht. Denn wenn seine Anwendung auch von vornherein viele Vorteile bietet, so ist doch der vielen lästige Teergeruch noch nicht beseitigt. Auch das Liantral (P. Beiersdorf & Co., Hamburg), ein durch Benzol-extraktion gereinigtes und dem Anthrasol ähnliches Steinkohlenteerpräparat, welches wie dieses die charakteristische Teerwirkung besitzt, weist denselben Mangel auf. Ein überlegener Nebenbuhler ist aber dem Anthrasol in dem Pitral (Lingnerwerke, Dresden) erwachsen, das als ein gänzlich ungiftiges, neutrales Teeröl vor dem ersteren den großen Vorzug fast völliger Geruchlosigkeit besitzt<sup>3)</sup>. Es ist frei von Phenolen, Säuren und anderen chemisch und therapeutisch nicht indifferenten Körpern und besitzt, wie die klinischen Erfahrungen gezeigt haben, als ein Präparat des stark wirkenden Nadelholzteers (Pix liquida) dessen spezifische Wirkungen in vollem Maße, ohne irgendwelche Nachteile in Form unangenehmer Begleiterscheinungen aufzuweisen. Auch die färbenden Substanzen sind aus dem Produkte entfernt, während die wirksamen Bestandteile in chemischer und pharmakodynamischer

---

<sup>1)</sup> Sack und Vieht, Münch. med. Wochenschr. 1903, Nr. 18.

<sup>2)</sup> Ob diese Angaben allerdings in all ihren Teilen aufrecht zu erhalten sind, dürfte zweifelhaft sein, da mit verschiedenen Pilzen (*Penicillium glaucum* und *Mucor mucedo*) auf künstlichen Nährböden angestellte Kulturversuche Seidenschnurs (Seidenschnur, Die ökonomische Tränkung von Holz mit Teeröl. Zeitschr. f. angew. Chemie 1901, S. 437 und 488. Ders., Zur Frage der Holzkonservierung. Chemikerzeitung 1909, S. 701.) ergeben haben, daß die Anwesenheit der sauren, in Natronlauge löslichen Körper im Steinkohlenteeröl für die antiseptische Wirkung desselben so gut wie nebensächlich ist, und daß dem von seinen sauren Bestandteilen befreiten Öl ebenfalls eine hohe desinfizierende Wirkung zukommt. Jedenfalls sind also in gewissen Fällen auch die hochsiedenden Anteile der neutralen Steinkohlenteeröle vorzügliche Desinfektionsmittel, deren Wirkung voll ausgenutzt wird, wenn sie in einer Seifenemulsion zur Anwendung gelangen.

<sup>3)</sup> M. Joseph, Über Pitral, Dermatologisches Zentralblatt 1909, Nr. 12, S. 354.



Hinsicht unverändert geblieben sind. In Verbindung mit 90 % iger flüssiger Kaliseife und etwas Kaliumkarbonat hat es unter dem Namen „Pixavon“ als Kosmetikum schnell überall Eingang gefunden und ist als solches seiner angenehmen, goldgelben Färbung und seines erfrischenden Geruches halber recht geschätzt. Als Therapeutikum hat es sich besonders bewährt bei Haarerkrankungen, insonderheit bei der Seborrhöe der Kopfhaut, die als die allerschärfste Ursache des Haarausfalls angesehen werden darf und nach Unnas jetzt wohl allgemein geteilter Ansicht wahrscheinlich bakteriellen Ursprungs ist.

Wie schon oben gesagt, ist es aber auch ohne mechanische Reinigungsmethoden möglich, dem Teer seine unangenehmen Nebenwirkungen zu nehmen, durch chemische Veränderung der Ausgangssubstanz selbst. Es lag hier nun nahe, den Formaldehyd, einen Körper, der ebenfalls aus den bei der Trockendestillation des Holzes erhaltenen Nebenprodukten gewonnen wird, als Kombinationsmittel heranzuziehen, da derselbe, wie aus analogen Fällen hinreichend bekannt war, in der Tat imstande ist, die ätzende und reizende Wirkung eines Körpers aufzuheben, indem er mit ihm eine chemische Verbindung eingeht. Es sei hier z. B. nur erinnert an die diesbezüglichen Verbindungen des Phenols und seiner Homologen, die später noch ausführlicher besprochen werden, sowie an den im günstigsten Sinne veränderten Charakter, den diese Verbindungen unbeschadet ihrer arzneilichen Wirkung dem Ausgangsmaterial gegenüber aufweisen.

Auch in dem vorliegenden Fall glückte es der chemischen Industrie, durch eine analoge Kondensation der Rohteere das Ausgangsmaterial in therapeutischer Hinsicht nicht unwesentlich zu verbessern, indem die Verbindung mit Formaldehyd den verschiedenen Bestandteilen des Teers zunächst die Fähigkeit nimmt, lokale Reizungen zu erzeugen und indem sie ferner dem Produkt nur eine geringe Möglichkeit läßt, resorptive Nebenwirkungen auszulösen. Bei der Vereinigung der einzelnen Bestandteile mit dem Formaldehyd bilden sich nämlich hochmolekulare Körper, die vom Organismus nicht so schnell wie die unveränderten Teerbestandteile aufgenommen werden. Zweitens setzt die Einschaltung von Methylengruppen, wie sie durch die Reaktion bedingt ist, aber auch die Giftwirkung des Produktes herab, und gleichzeitig findet bei diesem Kondensationsprozeß auch eine Desodorisierung statt, so daß der penetrante Teergeruch fast ganz aus den verwandten Roh-teeren verschwindet.

Ein Produkt, das in dem geschilderten Sinne durch Kondensation des offizinellen, nach der alten Methode in Meilern gewonnenen Nadelholzteers (Pix liquida) mit Formaldehyd unter Zusatz eines Kondensationsmittels (Salzsäure) gewonnen wird<sup>1)</sup>, ist das Pittylen (ῥ πῖττα der Teer). Das Präparat stellt ein lockeres, amorphes Pulver von gelbbrauner Farbe und schwachem, eigentümlichem, kaum an Teer erinnernden Geruch dar, das frei von allen Nebenwirkungen ist. Wie das Material, aus dem es gewonnen wurde, ist es aber keineswegs eine ein-

<sup>1)</sup> DRP. 161939.

heitliche Substanz, sondern ein Gemenge der verschiedenartigen Körper, die auch in dem angewandten Teer vorhanden waren und deren jeder sich seiner Konstitution entsprechend mit dem Formaldehyd verbunden hat.

Es ist nun eine charakteristische Eigentümlichkeit des Pittylens, in verdünnten Laugen und Seifenlösungen löslich zu sein. Es bilden hier offenbar die Kondensationsprodukte der vorhandenen Harzsäuren, Phenole usw. mit dem vorhandenen Alkali wasserlösliche Verbindungen, wobei die sonst noch vorhandenen, an sich vielleicht nicht löslichen Verbindungen der Kohlenwasserstoffe usw. ebenfalls in Lösung gehen. Infolgedessen findet das Präparat auch weiteste Anwendung in Form von festen und flüssigen Pittylenseifen, die dunkelbraun und fast geruchlos sind und das Präparat vollkommen gelöst enthalten, so daß es zu voller Wirkung gelangen kann. In der Tat haben sich diese Seifen bei den verschiedensten Dermatosen vorzüglich bewährt, Reizungen der Haut sind sehr selten, während die spezifisch juckstillende und keratoplastische Teerwirkung in ihnen voll erhalten ist<sup>1)</sup>.

Ein Präparat, das eine ähnliche Zusammenstellung wie das ebenbesprochene Pittylen besitzt, ist das Empyroform (Chemische Fabrik auf Aktien, vorm. E. Schering, Berlin), ein trockenes, graubraunes, in Wasser aber unlösliches Pulver, das auch den unangenehmen Geruch seines Ausgangsmaterials nicht ganz vermissen läßt. Es ist ein Kondensationsprodukt von Formaldehyd mit Laubholzteer (*Oleum rusci*), dessen therapeutische und antiseptische Wirkung vornehmlich durch das Guajakol, den Brenzkatechinmonomethyläther, bedingt ist. In dem Präparat selbst ist diese Wirkung jedoch etwas geschwächt, und besondere Vorzüge hat es den bereits besprochenen gegenüber kaum aufzuweisen. Auch für die Fabrikation medikamentöser Seifen bietet es keine bemerkenswerten Vorteile, besonders, da es sich nur schwer zu solchen verarbeiten läßt und hier gewöhnlich in Form kleiner, sichtbarer Partikel verteilt bleibt.

Aber die Reihe der Teerarten und Teerpräparate, welche für die Seifenfabrikation Verwendung finden, ist mit den genannten keineswegs erschöpft. So enthält die nach dem DRP. 179 672 hergestellte Teerseife (Keßler & Co., Berlin) einen Teer, der durch trockene Destillation von Torf gewonnen wird und im Gegensatz zum Holzteer keine freie Essigsäure enthalten soll. Unter dem Namen Fagacid bringt die Firma Dr. Noerdlinger in Flörsheim a. M. einen aus Buchenholzteer nach dem Oxydationsverfahren des DRP. 163 446 und seiner Zusatzpatente gewonnenen, festen, pechartigen Körper auf den Markt, der auf Grund seines schwach sauren Charakters seifenartige Alkalisalze zu bilden vermag und in dieser Beziehung dem Kolophonium sehr ähnlich ist. Diese Alkaliseifen (Fagate) sind feste, schwarze, in Wasser leichtlösliche Körper und besitzen antiseptische Eigenschaften. Da sie den Fettseifen in beliebig großer Menge zugesetzt werden können,

---

<sup>1)</sup> M. Joseph, Über Pittylen, ein neues Teerpräparat. Dermatologisches Zentralblatt 1905, Nr. 3, S. 66.

sind sie für die Herstellung antiseptischer Stückseifen mit hohem Teergehalt wertvoll. Die diesbezüglichen Seifen werden, falls die trockenen Fagate (für Seifenpulver und pilierte Seifen) selbst nicht zur Anwendung gelangen sollen, zweckmäßig in der Weise hergestellt, daß man durch Auflösung von Fagacid in heißen, konzentrierten Laugen zuerst die entsprechenden Alkaliverbindungen herstellt und diese Lösungen entweder mit solchen von Fettseifen zusammenbringt oder die Fagacidalkalilösungen, welche entsprechende Mengen freies Alkali enthalten, mit entsprechenden Mengen freier Fettsäure verbindet.

Auch das Kreosot, eine vornehmlich aus dem Buchholzteer durch fraktionierte Destillation gewonnene farblose, öartige, phenol(Guajakol)-reiche Flüssigkeit (Kp. 205—220°) findet trotz seines höchst unangenehmen Geruches vielfache Verwendung als Ersatzpräparat bei der Teerseifenfabrikation. Seine Wirkung auf die Haut ist eine der Teerwirkung analoge, an Desinfektionskraft übertrifft es denselben aber nicht unwesentlich.

Die mit Hilfe der besprochenen Präparate hergestellten Teerseifen sind im allgemeinen durchaus haltbar und können ihre spezifische Teerwirkung nicht verlieren. Denn die Umwandlungen, welche diese Teerarten beim Waschprozeß erfahren dürften, sind so geringfügiger und therapeutisch unbedeutender Art, daß sie praktisch nicht in Frage kommen. Allerdings soll sich der Fabrikant ebenso wie der Konsument solcher Seifen bewußt sein, daß die besprochenen Präparate, wenn sie auch sämtlich echte Teerwirkung besitzen, ihren Bestandteilen entsprechend, in der Art und dem Grade dieser Wirkung dennoch Unterschiede aufweisen, indem der Steinkohlenteer dem größeren Gehalt an Phenolen und vornehmlich Kohlenwasserstoffen, der Laubholzteer dem Guajakolgehalt und der Nadelholzteer neben dem Phenolgehalt auch dem Gehalt an Harzsäuren Rechnung trägt. Diese Unterschiede treten auch deutlich zutage in dem Grade der bakteriziden Wirkung, die bei den wasserlöslichen Präparaten an sich zu beobachten ist, bei den in Wasser unlöslichen aber ebenfalls in Erscheinung tritt, wenn sie in einer Seifenemulsion zur Verwendung gelangen. Da diese Wirkung jedoch nur ein Teil der Gesamtwirkung ist, der bei der Anwendung von Teerpräparaten am wenigsten in Frage kommt, soll hier nicht näher darauf eingegangen werden.

Die Fabrikation der Seifen selbst bietet kaum Schwierigkeiten. Sie werden in fester und flüssiger Form hergestellt, und vornehmlich die farblos flüssigen sind unter den verschiedensten Namen (Albopixol, Pixosapol u. a.) als kosmetische Haarpflegemittel am Markte zu finden. Bei der Anfertigung pilierter Fettseifen unter Verwendung von Roh-teeren ist lediglich darauf zu achten, daß die Grundseifenspäne, wie eingangs erwähnt, einen gewissen Feuchtigkeitsgrad besitzen, da die fertige Seife sonst zu schwer aus der Strangpresse tritt; bei der Herstellung der billigen Kokosölteerseifen, deren Fabrikation besser ganz unterbleiben sollte, ist der Teer unter schnellem Rühren der gut verbundenen Seife zuzumischen und diese sofort zu formen, da sich die Seife bei längerem Rühren trennt. Als Grundlage für die flüssigen

Seifen dient, soweit nicht die genannten wasserlöslichen Präparate verwandt werden, am besten eine alkoholische Olivenökaliseife<sup>1)</sup>, welche etwa 5—10 % der gereinigten Teerarten aufzunehmen imstande ist.

### Phenolseifenpräparate.

Die vielseitige Verwendung, welche die Karbolsäure seit ihrer Einführung durch Lister (1867) als Antiseptikum gefunden hat, hat natürlicherweise auch zur Fabrikation von Karbolseifen, welche sich als Desinfektionsmittel auch heute noch — und zwar in Form von Stückseifen durchaus mit Unrecht — allgemeiner Beliebtheit erfreuen, Veranlassung gegeben.

Das Phenol (Karbolsäure, Phenylalkohol,  $C_6H_5OH$ ), das aus dem Steinkohlenteer isoliert, aber auch synthetisch gewonnen wird, kristallisiert in langen, farblosen, an der Luft sich rötlich färbenden Nadeln vom Schmelzpunkt  $42^\circ$  und vom Siedepunkt  $180^\circ$ . Es ist löslich in Wasser (im Verhältnis 6 : 100), Alkohol, Äther, fetten und ätherischen Ölen, besitzt charakteristischen Geruch, brennenden Geschmack und in mehrprozentiger wässriger Lösung hervorragend antiseptische Wirkung<sup>2)</sup>. Diese Wirkung übertrifft diejenige gleichprozentiger Lösungen des Äthylalkohols nicht unbeträchtlich, da ganz allgemein durch den Ersatz aliphatischer Reste (Alkyl) durch solche aromatischer Natur (Aryl) die Lipoidlöslichkeit, d. h. die Fett- oder Ätherlöslichkeit, und damit der bakterizide Effekt chemischer Verbindungen gesteigert wird. In Ätzalkalien löst sich das Phenol auf Grund seines sauren Charakters zu den entsprechenden Phenolalkalisalzen, z. B.  $C_6H_5ONa$ , welche stark ätzend wirken und in ihrer Desinfektionskraft wesentlich geschwächt sind, da die antiseptische Wirkung des Phenols nicht durch das Ion  $C_6H_5O$ , sondern lediglich durch ungespaltene Moleküle bedingt wird. (Desinfektionsmittel zweiter Ordnung.)

Es ergibt sich also schon aus dieser Angabe, daß geringprozentige Karbolseifen beim Waschprozeß unmöglich desinfizierend wirken können, und daher kann die Kritik, welche sie von seiten der Ärzewelt erfahren haben, kaum überraschen. Unna sagt z. B. in seiner schon mehrfach hier erwähnten Abhandlung „Über Medizinische Seifen“, daß er noch keine Karbolseife gefunden habe, die auch nur den dürftigsten Ansprüchen genüge, und mit ihm bezeichnen viele andere (Buzzi, Jeßner usw.) diese Karbolseifen als für antiseptische Zwecke unzuverlässig und unbrauchbar.

Trotzdem aber besitzt der Zusatz von Seife zur Karbolseife nicht immer einen vernichtenden Einfluß auf die antiseptische Wirkung des Mittels und ganz allgemein der Mittel vom Phenoltypus. Ein mäßiger Zusatz erhöht vielmehr die Desinfektionskraft nicht unwesentlich! Dabei besitzen Seifenlösungen ein großes Lösungsvermögen für Karbol-


<sup>1)</sup> Vgl. S. 613.

<sup>2)</sup> Eine 1%ige Karbolsäurelösung tötet Staphylokokken aber vollständig erst in 90 Minuten ab; cf. Laubenheimer, Phenole als Desinfektionsmittel, 1909, S. 78.


säure, 1 Liter 5 %ige Seifenlösung vermag beispielsweise davon 600 g zu 1,5 Liter Flüssigkeit aufzulösen<sup>1)</sup>, und Kaliseife (*Sapo calinus* des D. A. B.) verflüssigt sich mit reiner Karbolsäure sehr leicht, so daß Lösungen bis zum Verhältnis 1 : 3 bei gewöhnlicher Temperatur erhalten werden können. In bezug auf die Desinfektionskraft besitzen diese Mischungen jedoch ein Optimum bei einem Verhältnis von Seife und Karbolsäure wie 1 : 1, indem eine Seife mit 50 % Karbolsäure in 4 %iger Lösung einer 5 %igen wässrigen Karbolsäurelösung äquivalent ist. Nach Heller<sup>2)</sup> kann diese Wirkung dadurch zustande kommen, daß die zu desinfizierenden Objekte der wirksamen Substanz — den Phenolen — leichter zugänglich gemacht werden, oder, was wahrscheinlicher ist, daß aus Seife und Phenol ein neuer, kompliziert zusammengesetzter Körper höherer Desinfektionskraft gebildet wird, wie man das wohl auch bei der Verflüssigung der Phenole durch verschiedene Natronsalze, insbesondere solche organischer Sulfosäuren (*Solveole*) wird annehmen müssen.

Trotzdem aber ist die Herstellung von geringprozentigen und dennoch wirksamen Phenolseifen nicht durchaus unmöglich, obwohl die Phenole ganz allgemein durch größere Mengen Alkali und Seife eine bedeutende Herabminderung ihres Desinfektionswertes erfahren. Man kann zu recht brauchbaren Fabrikaten gelangen, wenn man Sorge trägt, daß die genannte Abschwächung gering bleibt im Verhältnis zu dem Desinfektionswert des Präparates selbst, indem man diesen letzteren durch innere Substitution d. h. durch die Einführung chemischer Gruppen, welche die Lipoidlöslichkeit des Präparates erhöhen, nach Möglichkeit kräftigt.

Solche Steigerung der Desinfektionskraft wird, wenn auch noch nicht in genügendem Maße, beispielsweise schon erreicht durch die Einführung einer Methylgruppe ( $\text{CH}_3$ ) in den Benzolkern des Phenols. Man gelangt so zu den drei isomeren Kresolen (Methylphenolen),



Orthokresol



Metakresol



Parakresol

die für die Desinfektionspraxis neben dem Phenol große Bedeutung gewonnen haben. Denn das nach der Abscheidung der Karbolsäure und der Kohlenwasserstoffe hinterbleibende Produkt, das früher fälschlicherweise vielfach als „rohe Karbolsäure“ bezeichnet wurde und neben einigen anderen schwerflüchtigen Produkten des Steinkohlenteers (Naphthalin und Pyridine) etwa 90 % eines Gemisches der obigen drei isomeren Kresole enthält, findet als Rohkresol (*Cresolum crudum*) für die Fabrikation von Desinfektionsmitteln vielfache Verwendung.

<sup>1)</sup> Vgl. Triollet, Bull. des scienc. pharmacologiques 1901.

<sup>2)</sup> O. Heller, Über die Bedeutung des Seifenzusatzes zu Desinfektionsmitteln. Archiv f. Hygiene 1903, Bd. 47, S. 213.



Schon früh hatte man die starke Desinfektionskraft dieses billigen Produktes erkannt, aber die Schwerlöslichkeit desselben stand anfangs seiner Verwertung recht hinderlich im Wege. Das reine Orthokresol löst sich nach Gruber<sup>1)</sup> nur zu etwa 2,5 % in Wasser, und die Löslichkeit der beiden anderen Isomeren ist noch geringer (Metakresol 0,53 %, Parakresol 1,8 %). Diesem Übelstand kam nun wieder die schon oben erwähnte Eigentümlichkeit der Kaliseife (Fett- und Harzseife) zu Hilfe, sich mit dem Phenol und seinen Homologen zu verflüssigen, d. h. die letzteren wasserlöslich zu machen, und es entstanden so eine Unzahl von Präparaten, unter denen der offizinelle *Liquor cresoli saponatus* und das *Lysol* (Schülke & Mayr, Hamburg) die beachtenswertesten sind. Für das erstere wird im D. A. B. folgende Vorschrift gegeben: Im Wasserbad wird 1 Teil Kaliseife erhitzt und in kleinen Anteilen 1 Teil (Teeröl-)Kresol so lange darin verührt, bis eine gleichmäßige, von ungelöster Seife freie Mischung entsteht. Das mit dem Namen „Lysol“ bezeichnete Präparat wird nach dem Verfahren des DRP. 52129 in der Weise hergestellt, daß man Teeröl (technisches Trikresol vom Siedepunkt 187—210°) mit Leinöl oder einem Fett mischt und mit einer konzentrierten Kalilösung bei Gegenwart von Alkohol so lange zum Sieden erhitzt, bis vollständige Verseifung eingetreten ist und das Endprodukt sich glatt in Wasser löst. Beide Präparate bilden eine ölartige Flüssigkeit von brauner Farbe mit dem eigenartigen Geruch des Rohkresols. Sie sind beide in Wasser klar löslich und sollen für Desinfektionszwecke in 5—10 %igen Lösungen verwendet werden.

Die obige Vorschrift des D. A. B. ist für die Herstellung kleinerer Mengen Kresolseifenlösung in der Tat recht empfehlenswert. Bei der Fabrikation größerer Mengen kommt man jedoch billiger zum Ziele, wenn man die Seife frisch herstellt und das Kresol zusetzt, ehe die Seife fest geworden ist. Ein ganz geringer Zusatz von Kresol genügt schon, um die frisch hergestellte Seife vollständig zu verflüssigen, so daß man die übrige Kresolmenge leicht mit dem schon verflüssigten Produkte mischen kann. Es ist sogar nicht einmal nötig, die Verseifung ganz zu beenden, wenn man die Kresolseifenlösung einige Tage stehen lassen kann. Man kocht das Leinöl mit der höchstens 15grädigen Kalilauge, bis die Mischung zu schäumen beginnt und eine Probe mit dem gleichen Teil Kresol auch nach dem Abkühlen eine klare Lösung ergibt. Der Zusatz von Spiritus, wie ihn das D. A. B. bei der Verseifung vorschreibt, kann ohne Bedenken fortgelassen werden. Die unfertige Kaliseife wird dann mit dem Kresol vermischt und 1—2 Tage unter zeitweiligem Umrühren stehengelassen, bis sich eine Probe in destilliertem Wasser klar löst.

Neben den bisher besprochenen Präparaten, für deren Herstellung übrigens eine Unzahl weiterer Rezepte existiert und die unter den verschiedensten Namen im Handel anzutreffen sind (Bazillol, Krelution,

---

<sup>1)</sup> Gruber, Über die Löslichkeit der Kresole in Wasser und über die Verwendung ihrer wässerigen Lösungen zur Desinfektion. Arch. f. Hyg. 1893, S. 619.




Kresapol, Sapokarbol u. a.), ist fernerhin als ältester Repräsentant hervorzuheben das durch die Firma Pearson & Co. in Hamburg von England her eingeführte Kreolin. Dasselbe nimmt in gewissem Sinne eine Sonderstellung ein, da für seine Fabrikation ein an Kohlenwasserstoffen reiches Teeröl verwandt wird, das in der zum „Aufschluß“ benutzten konzentrierten Harzseife wohl löslich ist. Beim Verdünnen mit Wasser bleiben jedoch lediglich die Kresole gelöst, während sich die Kohlenwasserstoffe in feinen Tröpfchen ausscheiden, so daß das Gemisch das Aussehen einer Emulsion annimmt, eine Erscheinung, die als wesentlicher Nachteil gegenüber den vorbesprochenen, ähnlich zusammengesetzten Desinfizientien gelten muß.

Auf Grund der obenerwähnten Tatsache, daß ein über 50 % hinausgehender Seifenzusatz die Desinfektionskraft der Kresole, wie aller Phenolhomologen überhaupt, stark beeinträchtigt, ist es selbstverständlich, daß 3—5 %ige Lysol-Feinseifen eine antiseptische Wirkung nicht besitzen können, und daß ihre Fabrikation zu Desinfektionszwecken daher besser unterbleibt.

Wenn die Desinfektionskraft der Kresolseifenlösungen dem allgemeinen Urteile zufolge auch als für die Praxis ausreichend erachtet wird, so spricht, von ihrem unangenehmen Geruche ganz abgesehen, gegen ihre Allgemeinverwendung doch die Tatsache, daß diese Lösungen die Hände des Operateurs stark schlüpfrig machen. Alle Versuche, diese Schlüpfrigkeit durch Zusätze, beispielsweise von Fettsäuren oder durch Ersatzmittel für die Seife, aufzuheben und so zu neutralen Produkten zu gelangen, haben jedoch einen wirklichen Erfolg nicht gehabt, da diese Zusätze oder Ersatzmittel als solche zu teuer waren, andererseits aber auch die Desinfektionskraft nicht unbedeutend beeinträchtigten.


Aber mit den hier besprochenen Kresolen ist die Reihe der für die Desinfektionspraxis brauchbaren Homologen des Phenols in keiner Weise erschöpft, und so bietet sich die Möglichkeit, die Lösung des hier gegebenen Problems auch in einer anderen Richtung anzustreben. Neben einigen synthetisch leicht zugänglichen Stoffen (den Propylphenolen und -kresolen) verdient insonderheit das Thymol, ein Methylisopropylphenol der Formel



Beachtung, da es die bisher besprochenen Antiseptika an Wirkung nicht unwesentlich übertrifft. Das Thymol, das im großen aus den Samen des indischen Ajowan gewonnen wird, bildet große, farblose, nach Thymian riechende Kristalle vom Schmelzpunkt  $50^\circ$  und vom Siedepunkt  $232^\circ$ . Es ist leicht löslich in Alkohol, Äther und organischen Lösungsmitteln, in Wasser jedoch nur im Verhältnis 1 : 1100 löslich. Seine antiseptischen Eigenschaften sind vornehmlich aus den exakten Unter-

suchungen Robert Kochs<sup>1)</sup> bekannt, die geringe Löslichkeit der Substanz in Wasser und auch in den üblichen Seifenlösungen stand jedoch bisher seiner Allgemeinverwendung hindernd im Wege. Die Untersuchungen Laubenheimers haben aber gezeigt, daß sich mit Hilfe der Rizinusseifen und ihrer Sulfurierungsprodukte Lösungen jeder beliebigen Konzentration herstellen lassen, 25—50 %ige Lösungen sind meist hellgelbe, ölige Flüssigkeiten, die mit destilliertem Wasser klare Verdünnungen ergeben.

Eine sehr bedeutende Desinfektionskraft besitzen auch die Xylenole (Dimethylphenole) von der Formel



die im Steinkohlenteer gleichfalls vorkommen, aber wie alle Präparate dieser Gruppe auch synthetisch leicht zugänglich sind. Auffallenderweise lassen sie sich, wie die Kresole, auch durch gewöhnliche Seifen „aufschließen“, doch stehen nach Laubenheimer diese Seifenlösungen den äquivalenten Rizinusseifenpräparaten an Desinfektionskraft nach. Die Xylenolseifenlösungen sind hellbraune, klare Flüssigkeiten von öartiger Konsistenz, besitzen einen angenehm aromatischen Geruch und sind in jedem Verhältnis wasserlöslich. Vornehmlich die Meta-xylenole (asymmetrisch 1, 3, 4, symmetrisch 1, 3, 5) stellen Desinfektionsmittel von relativ geringer Giftwirkung und hervorragender Wirksamkeit dar. Die letztere tritt in der folgenden Tabelle deutlich in Erscheinung, doch ist dabei zu beachten, daß das Phenol in wässriger Lösung, das Kresol in Form von Lysol und die beiden anderen Präparate nach dem Aufschluß durch etwa 50 %iges rizinolsulfosaures Kali zur Anwendung kamen. Staphylokokken wurden abgetötet durch eine 1 %ige Lösung (bezogen auf das gelöste Phenolhomologe)

von	Phenol	Kresol	Thymol	m-Xylenol (1, 3, 4)
in	90'	5'	3'	30''

Es erhellt also, daß die beiden letztgenannten Präparate, falls es ihr Preis zuläßt, wohl imstande sind, das Kresol in den Kresolseifenlösungen mit Vorteil zu ersetzen, zumal der lästige Geruch des ersteren durch solchen Ersatz ebenfalls in angenehmer Weise geändert wird. Für die Herstellung geringprozentiger, antiseptischer Stückseifen genügen sie jedoch noch nicht, da auch sie durch Alkali und Seife noch immer eine der gänzlichen Vernichtung nahestehende Abschwächung ihrer Desinfektionskraft erfahren.

Wesentlich anders gestalten sich aber die Verhältnisse, wenn außer der Alkylsubstitution eine Halogensubstitution des Benzolkerns erfolgt. Denn der Eintritt von Halogen (Chlor, Brom, Jod) steigert die Desinfektionskraft des Phenols ebenfalls, und zwar fast unabhängig von


<sup>1)</sup> Robert Koch, Über Desinfektion. Mitteilungen aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte, 1881, Bd. 1, S. 234.

der Art des eintretenden Halogens. Schon die Chlorphenole und vornehmlich das Parachlorphenol der Formel




sind weit stärkere Desinfektionsmittel als das Phenol selbst, und das Tribromphenol  $C_6H_2Br_3OH$  wirkt sehr kräftig antiseptisch. Nach den Untersuchungen von Bechhold und Ehrlich<sup>1)</sup> kommt den halogensubstituierten Phenolderivaten selbst in alkalischen Lösungen eine außerordentlich hohe bakterizide Wirkung zu, und zwar wächst diese Wirkung entsprechend der Zahl der eingeführten Halogenatome.

Für die Seifenfabrikation wichtig sind nun vornehmlich die Halogenkresole. Unter den Monosubstitutionsprodukten besitzt besonders das billige, aber doch recht unangenehm riechende Chlor-m-Kresol der Formel




auch in hochprozentigen Seifenlösungen, d. h. also in Form seines Natriumsalzes, eine recht bedeutende antiseptische Wirkung, die jedoch natürlicherweise um so mehr gesteigert ist, je größer der Gehalt solcher Lösungen an freiem Chlorkresol ist. Das Optimum der Wirkung scheint auch hier wiedergegeben bei einem Gewichtsverhältnis von Kresol und Seife wie etwa 1 : 1<sup>2)</sup>, während erst bei einem solchen von 1 : etwa 2,5 die Möglichkeit für eine quantitative Umsetzung des Kresols zu seinem Alkalisalz gegeben ist.

Wie schon oben erwähnt, wächst die antiseptische Wirkung des Kresols jedoch mit der Zahl der eingeführten Halogenatome. Unter den bisher geprüften Desinfektionsmitteln dieser Klasse besitzen die Natriumsalze des Tetrabrom-o-Kresols und des Tribrom-m-xylenols der Formeln



und




wohl die mit Phenolalkalisalzen höchst erreichbaren Desinfektionswerte, indem man für den gleichen Desinfektionseffekt (Entwicklungshem-

<sup>1)</sup> Bechhold und Ehrlich, Beziehungen zwischen chemischer Konstitution und Desinfektionswirkung. Hoppe-Seylers Zeitschr. für physiologische Chemie 1906, Bd. 47, S. 173.

<sup>2)</sup> Bei diesem Mischungsverhältnis werden Staphylokokken von der 1% igen Chlorkresollösung in 30", von der 0,25% igen Lösung in 1' abgetötet. Bei einem Überschuß an Seife (1:2,5 und 1:4) sinken die beiden Zeitangaben auf 4' bzw. 15'. (Laubenheimer.)

mung von Diphtheriebazillen) nur 0,4 Gewichtsprozent der hierfür erforderlichen Menge Karbolsäure benötigt. Diese Produkte, die auch technisch leicht zugänglich sind und von denen namentlich das erstere praktisch sehr wenig giftig ist, sind daher in hohem Maße auch für die Fabrikation geringprozentiger, antiseptischer Stückseifen geeignet, wie dies auch in dem amerikanischen Patent 942 538 vorgesehen ist.

Unter den Desinfizientien, die neben den besprochenen Phenolderivaten ebenfalls für die Fabrikation desinfizierender Seifen empfohlen werden, sind noch die Naphtole zu nennen, dem Phenol ähnliche Hydroxylderivate des Naphtalins von der Formel  $C_{10}H_7OH$ , die ebenfalls, wenn auch in geringen Mengen, im Teer vorkommen und in zwei Formen, einer  $\alpha$ - und einer  $\beta$ -Modifikation bekannt sind.



Von beiden Isomeren ist das letztere billiger, ungiftiger und beständiger als das erste und seiner ausgezeichneten antiparasitären Wirkung halber bei Hautkrankheiten vielfach als Teerersatzmittel verwandt worden. In Wasser ist es so gut wie unlöslich, löslich ist es jedoch in Alkalilaugen und Seifenlösungen. Sein Natriumsalz hat unter dem Namen Mikrocidin als Antiseptikum jedoch nur ein kurzes Dasein gefristet und ebenso sind die Versuche<sup>1)</sup> erfolglos geblieben, das Rohkresol in den Kresolseifenmischungen wenigstens teilweise durch  $\beta$ -Naphtol zu ersetzen, da die erwartete Erhöhung der Desinfektionskraft nur in geringem Maße eintritt, weil das  $\beta$ -Naphtol als Alkalisalz viel an Wirkung verliert. Trotz vielseitiger Empfehlungen ist das Präparat daher auch für die Herstellung desinfizierender Seifen nicht geeignet.

Da das  $\beta$ -Naphtol als aromatische Verbindung aber einen bzw. zwei substituierbare Benzolkerne besitzt, so sind auch hier die oben besprochenen Gesetzmäßigkeiten gültig, indem die Einführung von Halogen- oder Alkylgruppen in den Naphtylrest die Desinfektionskraft wesentlich erhöht. Im Anschluß an die ausführlichen Untersuchungen Bechholds<sup>2)</sup> verdienen vornehmlich die Halogennaphtole das Interesse des Seifenfabrikanten, da sie in Form ihrer leicht wasserlöslichen Natriumsalze in ihren wirksamsten Gliedern alle bisher gebräuchlichen Desinfektionsmittel mit Ausnahme des Sublimats übertreffen. Den verschiedensten pathogenen Bakterien gegenüber bewährt haben sich vornehmlich das Di- und Tribrom- $\beta$ -naphtol, Substanzen, die technisch leicht zugänglich und im Handel erhältlich sind. Dabei sind diese Präparate, welche feste Körper von brauner bzw. braunroter Farbe

<sup>1)</sup> Schneider, Neue Desinfektionsmittel aus Naphtolen. Zeitschr. f. Hyg. und Infektionskrankh. 1906, Bd. 52, S. 534.

<sup>2)</sup> H. Bechhold, Halbspezifische chemische Desinfektionsmittel. Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. 1909, Bd. 64, S. 113.


darstellen, geruchlos und praktisch wenig giftig, so daß in ihnen die Forderungen, welche an ein ideales Desinfektionsmittel gestellt werden, nämlich hohe keimtötende Wirkung, Geruchlosigkeit, geringe Giftwirkung und leichte Löslichkeit, erfüllt zu sein scheinen.

Für die praktische Verarbeitung all dieser Verbindungen zu pilierten Stückseifen ist aber eine kleine Schwierigkeit gegeben in der Tatsache, daß sie bisher nicht in Form ihrer Natriumsalze, sondern lediglich in alkalifreiem Zustande gehandelt werden, so daß der Konsument gezwungen ist, diese für die Fabrikation notwendigen Natriumsalze durch Lösen der bezogenen Präparate in der berechneten Menge Natronlauge und Einengen der erhaltenen Lösungen im kohlenstofffreien Luftstrom bzw. im Vakuum zunächst selbst herzustellen, wie das auch in der schon oben zitierten amerikanischen Patentschrift Nr. 942 538 vorgesehen ist. Von den technischen Schwierigkeiten ganz abgesehen, sind aber in dieser Operation insofern gewisse Gefahren gegeben, weil sich der geringste Alkaliüberschuß im fertigen Endprodukt unangenehm bemerkbar machen muß, besonders da diese Alkalisalze als Salze schwacher Säuren infolge von Hydrolyse an sich schon stark alkalischen Charakter besitzen und dementsprechend nach ihrer Einverleibung in den Seifenkörper dessen Alkalität erhöhen. Es ist daher für die praktische Darstellung dieser Seifen ratsam, nicht diese reinen Natriumsalze zu verwenden, sondern sich mit Hilfe der mehrfach genannten Rizinusölseifen etwa 50 %ige Lösungen herzustellen und diese sodann auf der Piliemaschine mit der Grundseife zu vermischen. Im allgemeinen werden 5—10 %ige Stückseifen den meisten praktischen Anforderungen genügen können.

### Die Bedeutung aromatischer Karbonsäuren für die Herstellung medikamentöser Seifen.

Es ist oben gesagt worden, daß bei einem Ersatz von Kernwasserstoffen durch chemische Radikale die antiseptische Wirkung der Phenole wesentlich verstärkt wird. Diese Regel, die ganz allgemein für alle aromatischen Verbindungen zutrifft, hat jedoch keine Gültigkeit, wenn der neue Substituent Säurecharakter besitzt. Durch die Einführung weiterer Hydroxyl- (OH), Karboxyl- (COOH) oder Sulfogruppen ( $\text{SO}_3\text{H}$ ) wird im Gegenteil die Desinfektionskraft aromatischer Verbindungen erheblich geschwächt! •

Von den Phenolen, welche nun mehr als ein Hydroxyl enthalten, ist das Resorzin (m-Dioxybenzol), und von den Trioxybenzolen das Pyrogallol hervorzuheben.



Beide werden ihrer teils keratoplastischen, teils stark reduzierenden Eigenschaften wegen bei Psoriasis und anderen parasitären Hautkrank-

heiten verwandt, wirken aber reizend (ätzend) und Eiweiß koagulierend. Ihre Desinfektionskraft ist geringer als die des Phenols, ihre Giftwirkung diesem gegenüber aber gesteigert. Für die Fabrikation medikamentöser Seifen sind sie nicht geeignet, wie später bei Besprechung der reduzierenden Hautmittel noch gezeigt werden wird.

Auch der Eintritt der Karboxylgruppe in den Benzolkern setzt, wie gesagt, die Desinfektionswirkung wesentlich herab, so daß die Phenol- und Kresolkarbonsäuren (Oxybenzoe- und Kresotinsäuren) ungleich schwächer wirken als die entsprechenden Phenole.

Aber nicht nur die Verbindungen, welche die Karboxylgruppe neben der Hydroxylgruppe aufweisen, besitzen den reinen Phenolen gegenüber geringere Wirksamkeit, vielmehr wird der gleiche Effekt im allgemeinen schon bedingt durch den Ersatz der zweiten durch die erstere, wie durch die Verkuppelung aromatischer Kerne mit Säuregruppen überhaupt. Allerdings wirken die aromatischen Karbonsäuren (Benzoesäure, Salizylsäure usw.) selbst noch immer keimtötend, nicht mehr aber ihre wasserlöslichen Alkalisalze, denen die für den Desinfektionseffekt notwendige Lipoidlöslichkeit (Öl-, Fett- oder Ätherlöslichkeit) fehlt. Die Herabsetzung des Desinfektionsvermögens durch den Einfluß des Karboxynatriums ( $\text{COONa}$ ) ist so bedeutend, daß sie auch durch eine reichliche Halogensubstitution nicht kompensiert werden kann, denn es verhalten sich nach den schon oben zitierten Untersuchungen von Bechhold und Ehrlich die Desinfektionswerte von Phenol (in wässriger Lösung) ( $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ ), Tetrachlorphenolnatrium ( $\text{C}_6\text{HCl}_4\cdot\text{ONa}$ ) und tetrachloroxybenzoesaurem Natrium [ $\text{C}_6\text{Cl}_4(\text{OH})\text{COONa}$ ] wie 2 : 50 : 1, so daß also das Karbonsäurederivat nur die halbe Wirkungsstärke der Karbolsäure besitzt.

Für die Herstellung medikamentöser Seifen spielt unter den aromatischen Karbonsäuren eine gewisse Rolle die Salizylsäure (o-Oxybenzoesäure), die an sich, im Gegensatz zu den isomeren, vollkommen wirkungslosen Meta- und Paraverbindungen, Desinfektionskraft besitzt, dem Phenol allerdings an Wirksamkeit nachsteht<sup>1)</sup>. Ihre Bedeutung für die Dermatologie verdankt sie neben ihren antiseptischen, sekretionsbeschränkenden und resorptiven Eigenschaften aber vornehmlich ihrer keratolytischen (epithelaflösenden) Wirkung. Die dickste Hornschicht wird unter dem Einfluß von Salizylsäure ohne Reizung weich und leicht entfernbar (Hühneraugenpflaster), und es erhellt, daß die Eigenschaften der Seife die Wirkung der Salizylsäure in wünschenswerter Weise ergänzen müßten.

Analog den Phenolen sind aber auch die Karbonsäuren als solche nur im wasserfreien Seifenkörper haltbar, bei Gegenwart von Feuchtigkeit erleiden sie alle unabhängig von der Konsistenz der Grundseife schon in kürzester Zeit durch das Seifenalkali eine Umsetzung zu den entsprechenden Alkalisalzen, so daß, wie Buzzi u. a. gezeigt haben, unzersetzte Seife nicht zurückbleibt, wenn eine genügende Menge

<sup>1)</sup> Löffler, Deutsche med. Wochenschr. 1891, Nr. 10.



Salizylsäure der Reaktion zugänglich gemacht wird. Als Endprodukt resultiert stets, gegebenenfalls neben unzersetzter Seife, ein Gemenge von salizylsaurem Alkali und freier Fettsäure, das jeglicher Salizylsäurewirkung ermangelt und von der übermäßigen Weichheit der Stückseifen ganz abgesehen, praktische Brauchbarkeit nicht besitzt<sup>1)</sup>.

Auch die Versuche, durch den Ersatz der Salizylsäure durch das Salol zu Seifen zu gelangen, welche im Augenblick der Anwendung durch Aufspaltung des Salols mit Hilfe des hydrolysierten Seifenalkalis Salizylsäure neben Phenolnatrium entstehen lassen sollten, dürfen als gescheitert betrachtet werden, da, selbst wenn diese Verseifung des Esters überhaupt eintreten würde, der „Stärke“ der sauren Bruchstücke entsprechend stets salizylsaures Alkali neben freier Karbolsäure entstehen müßte, die bei vorhandenem Alkaliüberschuß ihrerseits dann ebenfalls in Phenolalkali übergehen würde.

Der große Erfolg, den die Salizylsäure in der Medizin errungen hat, ist aber nicht so sehr durch ihre obengenannten Eigenschaften, sondern mehr durch die Beobachtung Strickers begründet, daß die Salizylsäure bei akutem Gelenkrheumatismus spezifische Wirkung besitzt, die bei innerlicher und perdermatischer Medikation in gleicher Weise zutage tritt. Da die Salizylsäure nun, wie gesagt, in vollkommen entwässerten, neutralen oder überfetteten Seifen haltbar ist, so können dieselben auch hier als indifferente, leicht resorbierbare Salben Grundlagen wohl benutzt werden, wie das beispielsweise in den Patenten 154 548, 157 385 und 193 199 (Dr. Reiß, Charlottenburg) vorgesehen ist. Auch der Salizylsäuremethylester ( $C_6H_4(OH)COOCH_3$ ) und andere flüssige Ester der Salizylsäure ermöglichen mit wasserfreien Seifen gemischt eine perdermatische, reizlose Aufnahme der Salizylsäure, die durch Verseifung der applizierten Präparate im Organismus entsteht. Eine antiseptische Wirkung kommt solchen Präparaten aber nicht (Salizylsäureäthylester)<sup>2)</sup> oder doch nur in geringem Maße (Salizylsäuremethylester)<sup>3)</sup> zu.

Daß die der Salizylsäure entsprechenden Derivate der Kresole (Kresotinsäuren) und Naphtole (Oxynaphtoesäuren), die an sich naturgemäß eine kräftigere antiseptische Wirkung besitzen als die Salizylsäure<sup>4)</sup>, in dieser Beziehung aber schwächer sind als ihre Grundsubstanzen<sup>5)</sup>, für die Fabrikation desinfizierender Seifen irgendein Interesse nicht besitzen können, ergibt sich aus dem vorhergehenden von selbst. Ebenso ist es nur natürlich, daß die durch weitere saure Gruppen substituierten Karbonsäuren, wie die Dioxybenzoesäuren<sup>6)</sup> oder die Sulfo-salizylsäuren<sup>7)</sup> Desinfektionskraft nicht besitzen.

<sup>1)</sup> Siehe Buzzi, l. c. S. 59 ff.

<sup>2)</sup> S. Fränkel, Die Arzneimittelsynthese S. 504.

<sup>3)</sup> Laubenheimer, Phenol und seine Derivate als Desinfektionsmittel, S. 77.

<sup>4)</sup> S. Fränkel, S. 497.

<sup>5)</sup> Lübbert, Fortschr. d. Medizin 1888, Nr. 22/23.

<sup>6)</sup> S. Fränkel, S. 97.

<sup>7)</sup> S. Fränkel, S. 495.

### Formaldehydseifenpräparate.

Die große Bedeutung, welche der Formaldehyd  $\text{CH}_2\text{O}$  in den letzten fünfzehn Jahren, namentlich infolge der Einbeziehung der Kresolseifenlösungen, unter die Vorschriften des Giftgesetzes, einerseits für die Medizin und andererseits für die Raumdesinfektion gewonnen hat, ist die Veranlassung für die Herstellung einer großen Anzahl neuer Formaldehydpräparate geworden. Der Formaldehyd selbst stellt ein farbloses, die Augen- und Nasenschleimhaut stark reizendes, aber selbst nach der Resorption relativ ungiftiges Gas dar, das in wässriger Lösung vornehmlich auf Milzbrandsporen sehr stark entwicklungshemmend, aber auch genügend bakteriell wirkt. Seiner chemischen Konstitution entsprechend reagiert der Formaldehyd mit zahlreichen organischen Stoffen, er koaguliert Eiweiß und wirkt infolgedessen insbesondere tierischen Geweben gegenüber heftig reizend. Bei Berührung mit ihm wird die Haut „gegerbt“ und die Schweißsekretion infolgedessen durch Waschungen mit Formaldehydlösungen vermindert.

Eine 40 %ige wässrige Formaldehydlösung, als Formalin oder Formol bezeichnet, findet seit langem nach weiterer Verdünnung auf  $\frac{1}{2}$ —1 % Formaldehydgehalt Verwendung für die Desinfektion von Schleimhäuten, vor allem aber zur Wohnungsdesinfektion, trotzdem der Formaldehyd namentlich in neutraler Lösung sehr geringe Eindringungskraft und dementsprechend nur geringe Tiefenwirkung besitzt. Als Nachteile bei seiner Verwendung wurden aber stets seine Reiz- und Ätzwirkung und sein stechender Geruch empfunden, zwei Eigenschaften, die dem Fachmanne Veranlassung gaben, das Präparat nach dieser Richtung hin zu verbessern.

Man fand hier nun wieder in der Vereinigung des Formaldehyds mit Seifen ein Mittel, die genannten Übelstände zu beschränken, ohne die Desinfektionskraft des Ursprungspräparates wesentlich herabzusetzen. Es entstanden so die verschiedenartigen Formaldehydseifen und -seifenlösungen, wie sie heute z. B. unter dem Namen Antiseptiform, Decilan, Formlution, Formysol, Lysoform, Morbizid, Sapoform, Spiritus saponatus formalinus usw. im Handel anzutreffen sind.

Der älteste Repräsentant unter ihnen ist wohl das Lysoform, das eine innige Mischung von Formaldehyd und Kaliseife darstellt und gewonnen wird, indem man in ein Gemisch von etwa 60 Teilen Kaliseife und 24 Teilen Wasser (verdünntem Alkohol), das seinerseits eine ziemlich konsistente Masse darstellt, Formaldehyd bis zur Verflüssigung einleitet, wozu der Patentschrift zufolge etwa 10—15 Teile des Gases notwendig sind. Andererseits kann man dieses aber auch in der der Seife zuzusetzenden Wassermenge lösen und mit dieser wässrigen Formaldehydlösung die Kaliseife verflüssigen<sup>1)</sup>. Auch kann das Desinfektionsmittel erhalten werden, indem man ohne Anwendung von

<sup>1)</sup> DRP. 141744.

Lösungsmitteln lediglich durch höhere Temperatur oder Druck die Kaliseife verflüssigt<sup>1)</sup>).

Das Lysoform ist eine gelblich klare, alkalisch reagierende Flüssigkeit von öartiger Konsistenz, die wenig giftig in jedem Verhältnis mit Wasser und Alkohol mischbar ist, einen schwach aromatischen, nicht unangenehmen Geruch besitzt und in der Tat absolut reizlos wirkt. Seine keimtötende Kraft ist jedoch der des Lysol und ähnlich zusammengesetzter Phenolpräparate keineswegs äquivalent, da beispielsweise Staphylokokken von einer 2 %igen Lösung erst in 5 Stunden abgetötet werden<sup>2)</sup>).

Die meisten im Handel befindlichen Formaldehydseifenpräparate zeigen eine dem Lysoform ähnliche Zusammensetzung und Wirkung. Allerdings besitzen viele von ihnen einen schwankenden Aldehydgehalt und -reinheitsgrad, so daß bei fehlender Konzentrationsangabe eine exakte Dosierung erschwert und der Desinfektionsprozeß selbst unsicher gestaltet wird. Eine genaue Verzeichnung beider Faktoren seitens der Fabrikanten auf den diesbezüglichen Handelsprodukten bleibt daher, soweit es bisher noch nicht geschieht, dringend zu wünschen.

Eine dem Lysoform vollkommen ähnliche Formaldehydseifenlösung erhält man nach folgender Vorschrift: 30 Teile Kokosöl werden mit einer Lösung von 8 Teilen reinem Ätzkali in 20 Teilen Wasser unter Zusatz von etwa 10 Teilen Spiritus unter lebhaftem Schlagen verseift, bis eine gleichmäßige, kleisterartige, durchsichtige Masse zurückbleibt. Zu der noch warmen Seife rührt man so viel 40 %ige Formaldehydlösung hinzu, daß das Gesamtgewicht 100 Teile ausmacht. Es erfolgt sofort eine vollkommene Lösung, die man längere Zeit absetzen läßt. Der verwandte Alkoholgehalt ist wesentlich, um eine leichtlösliche Seife zu erzielen, da das alkoholfreie Präparat mit Wasser schnell trübe werdende Lösungen gibt und weniger haltbar ist. Ein wesentlicher Gehalt an freiem Alkali gibt längere Zeit klarbleibende wässrige Lösungen, jedoch fällt bei längerer Aufbewahrung ein dunkel gefärbter Bodensatz aus<sup>3)</sup>. Nach Hagers Handbuch der pharmazeutischen Praxis erhält man ein dem Originallysoform ebenfalls ähnliches Präparat, indem man 100 Olein redestillat. 500 Spiritus (0,830) und 1300 Liquor Kali caust. unter kräftigem Umschütteln verseift und der Seifenlösung 2200 Formaldehyd solut. und 20 Oleum Lavandulae zusetzt. Nach 8 Tagen wird filtriert.

Selbstverständlicherweise ist der Fabrikant auch bei der Herstellung der hier besprochenen Formaldehydseifenlösungen nicht lediglich an die gewöhnliche Kaliseife gebunden. Es gibt sogar eine ganze Reihe von Präparaten, die durch Verwendung einer „besonderen“ Seife ihre Konkurrenzprodukte weit übertreffen sollen. Daß diese Behauptung durchaus im Bereich des Möglichen liegt, ist hier schon mehrfach gezeigt worden; leider hat aber die wissenschaftliche Forschung bei den in

---

<sup>1)</sup> DR P. 145390.

<sup>2)</sup> Symanski, Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. 37 (1901), S. 381.

<sup>3)</sup> Vgl. Pharm. Ztg. 1902.

Frage stehenden Präparaten Untersuchungen nur selten angestellt, so daß es dem einzelnen Fabrikanten vorerst noch überlassen bleiben muß, für die Richtigkeit diesbezüglicher Angaben die Verantwortung zu übernehmen.

Viel wichtiger als die Art der verwandten Seifen scheint jedoch das jeweilig obwaltende Verhältnis von Seifen- und Formaldehydgehalt dieser Präparate zu sein. Denn hier scheint die Sachlage ähnlich wie bei den entsprechenden Kresolpräparaten, indem die durch den Formaldehyd eben verflüssigte Seife imstande ist, noch weitere Mengen des Gases aufzunehmen, ohne daß bei entsprechender Verdünnung dessen unangenehme Eigenwirkungen merklich in Erscheinung treten. Daß bei dieser Operation die Desinfektionskraft des verwandten Präparates wachsen muß, ist im Hinblick auf die früheren Ausführungen leicht einzusehen.

Beim Gebrauch hochprozentiger Formaldehydseifenlösungen macht sich nun aber ein Übelstand bemerkbar, indem bei ungenügendem Verschuß der Flaschen der Aldehydgehalt auf Grund seiner Flüchtigkeit schnell erheblich nachläßt. Diese Tatsache ist auch der Grund dafür, daß sich Formalinstückseifen in der Praxis nicht bewähren konnten. Schon nach wenigen Wochen ist kaum eine Spur des Antiseptikums in diesen Seifen nachweisbar, die dann außerdem infolge chemischer Zersetzung oder durch Kondensation mit dem Aldehyd gelblichrote Flecken aufweisen, welche sich oft über die ganze Oberfläche verbreiten.

Aber die Fabrikation von Formaldehydstückseifen ist trotzdem keine Unmöglichkeit, wenn man das Formalin im Seifenkörper zu fixieren und ihm gleichzeitig die Kondensationsmöglichkeit mit der Seife selbst zu nehmen imstande ist, zwei Forderungen, die leicht erfüllbar erscheinen müssen. Denn der Formaldehyd bildet nicht nur mit fettsauren Alkalien, sondern auch mit vielen anderen meist organischen Verbindungen Kondensationsprodukte, die vielfach selbst desinfizierende Eigenschaften besitzen oder doch wenigstens unter dem Einfluß von Alkali Formaldehyd abspalten und somit sekundär antiseptisch wirken können. Für diese Kondensation geeignet erwiesen haben sich vornehmlich die Phenole, die sich unter geeigneten Bedingungen mit dem Aldehyd zu in Alkali löslichen Phenolalkoholen und ähnlichen Produkten kondensieren, welche nun ihrerseits der Patentschrift Nr. 99 570 zufolge leicht Formaldehyd abgeben. Durch die Einwirkung von Formaldehyd auf Eugenol in alkalischer Lösung erhält man beispielsweise das als Eugenoform bekannte Eugenolkarbinolnatrium. Auch mit dem Menthol hat man antiseptisch wirkende Kondensationsprodukte des Formaldehyds dargestellt<sup>1)</sup>, indem man es entweder mit Trioxymethylen, einem ebenfalls antiseptisch wirkenden Polymeren des Formaldehyds ( $\text{CH}_2\text{O}$ )<sub>3</sub>, zusammenschmilzt oder in das geschmolzene Menthol Formaldehydgas einleitet.

Bei diesen Kondensationsprozessen kann nun vielfach und meist in recht glücklicher Weise ein warmer Seifenleim oder eine Seifen-

<sup>1)</sup> D R P. 199 610.

lösung als Kondensationsmittel verwandt werden<sup>1)</sup>, so daß es vielfach nur nötig ist, ein aus wenig Seife, dem gewählten Phenol und Formaldehyd in berechneten Mengen, eventuell unter Zusatz von Wasser, warm bereitetes Desinfektionsmittel auf der Piliemaschine mit einer neutralen Grundseife zu vermischen, um nach dem Pilieren recht gut desinfizierende Stückseifen zu erhalten. Bei dem obigen Prozeß gehen die sonst unlöslichen oder schwer löslichen Antiseptika in Lösung und die erhaltenen bräunlich-klaren, durchsichtigen Flüssigkeiten, die etwas ölige Konsistenz und geringen Geruch besitzen, sind ihrerseits mit Wasser in jedem Verhältnis mischbar<sup>2)</sup>.

Aber mit den hier erwähnten Produkten sind die Kondensationsmöglichkeiten des Formaldehyds keineswegs erschöpft. Auf seine ebenfalls durch Formaldehydabspaltung antiseptisch wirkenden Verbindungen mit Nadelholzteer (Pittylen) und Laubholzteer (Empyromform) ist schon früher hingewiesen worden. Ähnliche Produkte hat man auch aus Kresol (Kresoform) erhalten, und es bleiben weiter zu erwähnen die analogen Produkte aus Gelatine (Glutol), Kasein, Nukleinsäuren, Stärke, Dextrin, Pflanzenschleim<sup>3)</sup>, die vielfach in Wasser<sup>4)</sup> oder in Alkalien löslich sind und den Aldehyd sämtlich mehr oder weniger locker gebunden enthalten, so daß er durch verschiedenerlei Einwirkung abspaltbar ist. Auch aus Tannin und anderen Gerbstoffen sind geruchlose, in Alkalien lösliche Kondensationsprodukte erhalten worden, welche, wenn auch in minderem Grade, die dem Formaldehyd eigenen antiseptischen und härtenden Eigenschaften aufweisen<sup>5)</sup>.

Selbstverständlicherweise sind aber nicht all die hier genannten Kondensationsprodukte für die Fabrikation von desinfizierenden Seifen und speziell von Stückseifen verwandt worden, immerhin begegnet man aber einigen von ihnen hier und da am Markte. Die Septoformaseife z. B. enthält 15 % eines Septoforma genannten Desinfektionsmittels, das aus den Kondensationsprodukten des Formaldehyds mit Substanzen aus der Terpen-, Naphtalin- und Phenolreihe besteht, gelöst in spirituöser Leinölseife. Mit den Namen Parisol und Lysan werden ein Menthol- und ein ähnlich zusammengesetztes Terpen-Formaldehydseifenpräparat bezeichnet. Das Phenyformsaponat ist eine flüssige Seife, die das Phenyform, ein Kondensationsprodukt aus Karbolsäure und Formaldehyd, enthält, stark bakterizid wirkt und wenig giftig ist.

Neben diesen Kondensationsprodukten haben für die Desinfektionspraxis aber auch die bei gewöhnlicher Temperatur festen, polymeren Verbindungen des Formaldehyds Bedeutung gewonnen, und zwar neben dem schon oben erwähnten Trioxymethylen ( $\text{CH}_2\text{O}$ )<sub>3</sub> vornehmlich der Paraformaldehyd. Da dieser sich ebenfalls in beträchtlichen Mengen in Seife löst, indem er von dieser dem Anschein nach chemisch gebunden

<sup>1)</sup> DRP. 142017.

<sup>2)</sup> DRP. 149273.

<sup>3)</sup> DRP. 136565, 139907, 92259, 93111, 94628, 99378 usw.

<sup>4)</sup> DRP. 155567.

<sup>5)</sup> DRP. 88082 u. 88481.



wird, beim Waschprozeß aber und besonders bei schon mäßig erhöhter Temperatur wieder entpolymerisierten Formaldehyd abgibt, so spielt dies polymere Produkt eine gewisse Rolle bei der Fabrikation antiseptischer Formaldehydseifen. Präparate dieser Art sind z. B. das Baktoform und das Sapaform.

### Sauerstoffseifen.

Unter den Stoffen, die namentlich in den letzten Jahren vor dem Kriege für antiseptische Zwecke eine größere Bedeutung gewonnen haben, sind die sogenannten Peroxyde und Persalze besonders beachtenswert, Verbindungen mit leicht abspaltbarem, aktivem Sauerstoff. Da dieser eine kräftig desinfizierende Wirkung besitzt und gleichzeitig unschädlich und ungiftig ist, haben sich diese Produkte — von ihrer Verwendbarkeit für Bleichseifen und Seifenpulver abgesehen — auch für die Herstellung desinfizierender Seifen ein Interesse erworben und sollen daher auch im folgenden kurz besprochen werden.

Als Hauptvertreter der oben genannten Gruppe ist das Wasserstoffsuperoxyd  $\text{H}_2\text{O}_2$  anzusehen, das, im Jahre 1818 von Thénard entdeckt, in der Technik nur langsam Boden gewinnen konnte, da seine Herstellung im Fabrikbetriebe anfangs derartig große Schwierigkeiten mit sich brachte, daß lediglich 3 %ige wässrige Lösungen erhalten werden konnten. Das Wasserstoffsuperoxyd zerfällt außerordentlich leicht in Wasser und Sauerstoff und stellt, da es bei diesem Zerfall einen störenden Rückstand nicht hinterläßt, theoretisch das Ideal eines Präparates mit aktivem Sauerstoff dar. Für die Fabrikation desinfizierender Seifen kommt es jedoch nicht in Betracht, da es in ihnen wenig haltbar ist, und da die verdünnten wässrigen Lösungen bei einem mäßigen Zusatz zur Seife kaum eine Wirkung garantieren könnten.

Als ein willkommenes Ersatzmittel galt hierfür nun lange Zeit das Natriumsuperoxyd  $\text{Na}_2\text{O}_2$ , ein festes, körniges, wasserlösliches Pulver, mit 20,5 % aktivem Sauerstoff, das sich dem käuflichen Wasserstoffsuperoxyd gegenüber in vieler Hinsicht überlegen zeigte. Speziell geeignet erwiesen hat es sich für die Fabrikation medikamentöser Seifen, die durch das bei der Zersetzung des Produktes entstehende Natriumhydroxyd einerseits auf die Hornschicht erweichend, andererseits durch den abgespaltenen Sauerstoff depigmentierend und gleichzeitig stark desinfizierend wirken sollen. Durch einen Zusatz von Borsäure kann die erstgenannte Wirkung behoben werden, wie das beispielsweise bei den von Unna eingeführten 2,5—10 %igen „Pernatrol“ genannten Natriumsuperoxydsalbenseifen (W. Mielck, Hamburg) vorgesehen ist.

Die Herstellung dieser Produkte geschieht lediglich durch Vermischen der Grundseife mit dem fein zerteilten Superoxyd, bei der Darstellung von Salbenseifen unter Zusatz von etwa 30 % flüssigem Paraffin. Seifen, die durch Zersetzung des Superoxyds in der geschmolze-



nen Seifenmasse nach dem Erstarren Sauerstoff in Blasenform enthalten <sup>1)</sup>, sind natürlich wertlos, da nur dem naszierenden Sauerstoff die genannten Wirkungen zukommen:

Die für medizinische, hygienische und kosmetische Zwecke vielfach als lästig empfundene, durch den hohen Alkaligehalt der Verbindung bedingte Ätzwirkung des Natriumsuperoxyds hat neben ihm aber auch den in Wasser unlöslichen Superoxyden anderer Metalle eine gewisse Bedeutung verschafft. Vornehmlich das Magnesium-, Kalzium- und Zinksuperoxyd, weiße, pulverförmige, reizlos wirkende Substanzen mit 8—15 % aktivem Sauerstoff sind hier in den Vordergrund getreten. Das DRP. 157 737 schützt ein Verfahren zur Herstellung einer antiseptischen Zinksuperoxydseife, die gewonnen wird, indem man 88 kg gewöhnliche Haushaltungsseife im Dampfbade schmilzt und in die Schmelze allmählich unter lebhaftem Umrühren 20 kg eines noch feuchten, etwa 50 %igen Zinksuperoxydpräparates einträgt. Die Seife erhält hierdurch die Konsistenz von Brotteig und läßt sich bequem in Stücke bringen. Sie soll, ohne irgendwelche ätzenden Eigenschaften zu besitzen, beim Waschprozeß eine kräftige Desinfektionswirkung ausüben und infolge des Zinkgehaltes bei gewissen Hautkrankheiten direkt heilend wirken.

Die größte Beachtung hat bei der Herstellung von Sauerstoffseifen aber das Natriumperborat der Formel  $\text{NaBO}_3 + 4\text{H}_2\text{O}$  gefunden, das im Gegensatz zu den bisher besprochenen Peroxyden als Natriumsalz der Überborsäure zur der Klasse der Persalze gehört und 10,30 % aktiven Sauerstoff besitzt <sup>2)</sup>. Es kommt als weißes, mehr oder weniger kristallinisches Pulver an den Markt und gibt bei seinem Zerfall in wässriger Lösung Wasserstoffsuperoxyd bzw. Wasser und Sauerstoff neben Natriummetaborat  $\text{NaBO}_2$ . Das letztere steht nach Art und Wirkung in naher Beziehung zu dem Natriumtetraborat, dem Borax, von der Formel  $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 + 10\text{H}_2\text{O}$ , der wohl auf Grund seiner alkalischen Reaktion schwache Desinfektionskraft besitzt und insonderheit gegen Schimmelpilze und Sproßpilze wirksam ist. Da er die Eigenschaft besitzt, viele in Wasser unlösliche Stoffe wie Albumin, Kasein u. a. in Lösung zu bringen und selbst auch Waschkraft besitzt, findet er schon an sich bei der Herstellung von Feinseifen vielfache Anwendung.

Es erhellt also, daß das ebenfalls schwach alkalische Natriumperborat ein für die hier besprochenen Zwecke geradezu ideales Sauerstoffpräparat ist, da seine beiden Zerfallsprodukte die erwünschte antiseptische Wirkung besitzen, ohne gleichzeitig Nachteile irgendwelcher Art aufzuweisen <sup>3)</sup>. Allerdings ist es bisher noch nicht gelungen, eine wirklich haltbare und wirksame Perboratstückseife zu erzeugen, da sich das Perborat wohl infolge des Wassergehaltes und des teilweise ungesättigten Charakters dieser Seifen allmählich zersetzt. Trotzdem

<sup>1)</sup> Russ. Patent Nr. 187.

<sup>2)</sup> Produkte mit 11% und darüber sind durch Übertrocknung auf Kosten der Ausbeute gewonnen.

<sup>3)</sup> Über die Desinfektionskraft der Perborate vgl. Kischensky, Russky Wratsch 1906, S. 1.

eine Reihe diesbezüglicher Patente bekannt geworden ist, sind die Bemühungen auf diesem Gebiet bisher nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Soweit jedoch pulverförmige Mischungen mit möglichst wasserfreiem Seifenpulver in Betracht kommen, scheint das Problem durchaus gelöst zu sein, doch ist auch bei ihrer Fabrikation zu beachten, daß nur gut kristallinisches Perborat der oben genannten Zusammensetzung, wie es heute technisch nach mehreren Verfahren gewonnen wird, haltbare Mischungen ergibt, während sich die hygroskopischen Präparate amorpher Struktur und mit nur annähernd 10 % Sauerstoffgehalt auch in Verbindung mit durchaus trocknen Seifenpulvern unter gleichzeitiger Oxydation der Seife leicht zersetzen. Auch sind für diese Pulverseifen nach Möglichkeit nur festere Fette zu verarbeiten, da die Seifen flüssiger Fettsäuren, wie schon gesagt, der Oxydation auf Kosten des Perborats am ehesten anheimfallen. Von Patentverfahren zur Herstellung von Perboratseifen ist jedoch lediglich der Vollständigkeit halber die der Firma Beiersdorf & Co., Hamburg, im Ausland mehrfach geschützte Herstellungsweise hervorzuheben<sup>1)</sup>, derzufolge freie Fettsäuren in molekularen Mengen mit Natriumperborat auf dem Wasserbade kurz ( $\frac{1}{2}$  Std.) erwärmt werden, wodurch alkalifreie Seifen mit aktivem Sauerstoff erhalten werden sollen.

Für die Fabrikation von Sauerstoffseifen sind aber neben dem Perborat auch die Salze anderer Persäuren geeignet, so das allerdings recht teure und leicht zersetzliche Natriumperkarbonat  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  und daneben das preiswerte und auch sehr beständige Natriumpersulfat, das 6 % aktiven Sauerstoff besitzt. Bei dem letzteren ist allerdings mit einem schädlichen Spaltungsprodukt, der frei werdenden Schwefelsäure, zu rechnen, doch gibt es seinen Sauerstoff erheblich schwerer ab als das Natriumperborat, so daß die Fabrikation von erst bei erhöhter Temperatur wirkenden Stückseifen durchaus möglich erscheint. Die Einverleibung erfolgt am besten auf der Piliemaschine, und zwar pulverförmig oder in Form einer wässrigen Paste.

Auch ein Perborax  $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 + 10\text{H}_2\text{O}$  ist dargestellt worden<sup>2)</sup>. Er besitzt 5 % aktiven Sauerstoff und zersetzt sich noch leichter als das Perborat, ebenso finden die unlöslichen Metallperborate wie das Magnesiumperborat, das seinen Sauerstoff weniger leicht abgibt, vereinzelt Anwendung.

Der aus all diesen Verbindungen abgespaltene Sauerstoff ist in seinen Wirkungen sehr ähnlich dem Ozon, das seinerseits ebenfalls für die Seifenfabrikation Verwendung gefunden hat. Das französische Patent Nr. 288 941 schützt ein Verfahren zur Herstellung desinfizierender Seifenlösungen, die gewonnen werden, indem in Seifenlösungen oder -emulsionen so lange Ozon geleitet wird, als eine Aufnahme erfolgt. —

Neben diesen wirklichen Ozonseifen kommen aber auch terpentinöhlhaltige Seifen in den Handel, die fälschlicherweise als „Ozonseifen“

<sup>1)</sup> Pat.-Anm. vom 20. 8. 1907.

<sup>2)</sup> DRP. 193559.

bezeichnet werden. Nach einer alten, noch heute recht verbreiteten Annahme soll nämlich dem Terpentinöl, von seinem hohen Schmutzlösungsvermögen abgesehen, in besonderem Maße die Fähigkeit zukommen, Sauerstoff aus der Luft aufzuspeichern und diesen im ozonisierten, bleichend wirkenden Zustand wieder abzugeben. Guido O. Ruata kam bei seinen experimentellen Untersuchungen<sup>1)</sup> in dieser Richtung jedoch zu durchaus negativen Ergebnissen, und die Angaben über Terpentinöl-Ozonentwickler und Ozonseifen sind daher als Märchen zu kennzeichnen.

### Schwefelseifen.

Der Schwefel ist eins der am längsten bekannten Heilmittel, da der Gebrauch von Schwefelbädern, begünstigt durch das natürliche Vorkommen von Schwefelquellen in vulkanischen Gegenden, schon im Altertum bekannt und weit verbreitet war. Auch als Kosmetikum ist der Schwefel seit langem geschätzt, Paracelsus schon kannte seine äußere Anwendung und in mittelalterlichen Kompendien der Arzneiverordnung wird er bereits als ein gutes Mittel gegen „Blätterlein des Angesichts“ empfohlen. So ist der Schwefel durch Jahrtausende hindurch ein unentbehrlicher Bestandteil unseres Arzneischatzes geblieben, indem er zugleich mit seinen Verbindungen unter den dermatotherapeutischen Mitteln auch heute noch einen ersten Platz einnimmt, und es ist nicht zu verwundern, daß gerade Schwefelseifen auch heute noch neben den Teerseifen die meist fabrizierten und beliebtesten sind.

Der Schwefel ist in seiner bei gewöhnlicher Temperatur stabilen Form ein fester Körper von gelber Farbe, er ist unlöslich in Wasser, schwer löslich in Fetten, Alkohol und Äther, dagegen leicht löslich in Schwefelkohlenstoff und Chlorschwefel ( $S_2Cl_2$ ). Der durch Sublimation und Behandlung mit Ammoniaklösung erhaltene Schwefel, Sulphur depuratum, ist kristallinisch, der aus Schwefelalkalien durch Fällung mit Säuren gewonnene Sulphur praecipitatum amorph und sehr viel feiner als der erstere.

Die Wirkung des freien Schwefels ist eine schwach reduzierende und antiparasitäre. Er findet daher Anwendung bei den verschiedensten Hautkrankheiten, so bei der Seborrhöe und den ihr nahestehenden Affektionen, bei Akne, Rosacea, Psoriasis u. a. Auch beeinflusst er, wie empirisch sicher festgestellt ist, die durch diese Krankheiten vielfach gestörte Talgdrüsenfunktion in günstiger Weise, bei seiner Anwendung nimmt die Sebumabscheidung ab, die in den Follikeln und Talgdrüsen obwaltende Stauung verschwindet und Entzündungsprozesse bilden sich zurück.

Früher wurde diese Wirkung ganz allgemein dadurch erklärt, daß der Schwefel in den alkalischen Gewebesäften zu wirksamem Schwefelalkali gelöst wird, und man stützte diese Vermutung durch die Tatsache, daß den Schwefelalkalien wohl auf Grund ihrer Wasserlöslichkeit eine weit intensivere Wirkung zukommt, als dem freien Schwefel. Heute

<sup>1)</sup> Bull. delle Scienze Med. Bologna 1910. 8. Reihe, Bd. 10.

aber wird seine Wirkungsweise von den meisten doch als diejenige eines primär wirkenden Reduktionsmittels angenommen, und nach einer von dem französischen Forscher Brisson aufgestellten Theorie<sup>1)</sup> soll sogar die Wirkung und der Wirkungsgrad eines Schwefelpräparates proportional sein der aus demselben durch Oxydation gebildeten Schwefelsäure, so daß die quantitative Bestimmung der letzteren direkt einen Maßstab für die Beurteilung der Wirkungsfähigkeit eines Schwefelpräparates darstellt.

Bei Beachtung dieser Ausführungen ergibt sich von selbst, daß man auch für die Fabrikation von Schwefelseifen am besten einen Schwefel verarbeiten wird, der Oxydationsprozessen am ehesten zugänglich ist. Der feinere, präzipitierte Schwefel ist dem durch Sublimation gewonnenen vorzuziehen und dem ersteren ist der kolloidale Schwefel, ein grauweißes Pulver, das zu etwa 80 % aus Schwefel und etwa 20 % aus Eiweißsubstanzen besteht, wiederum überlegen. Auch Präparate, die den Schwefel in naszenter und daher besonders wirksamer Form abscheiden, sollten zur Fabrikation von Schwefelseifen in hohem Maße geeignet erscheinen. Daß die Anwesenheit von freiem Alkali die Schwefelwirkung kaum unterstützen wird, dürfte ebenfalls einleuchten, besonders da der Schwefel in Alkalilaugen unter Bildung von Thiosulfaten ( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ) und Alkalisulfiden ( $\text{Na}_2\text{S}$ ) löslich ist, von denen den letzteren, wie schon oben gesagt, heftige Reizwirkungen zukommen, indem sie auf Grund ihrer Kaustizität Horngebilde der Epidermis erweichen und lösen, die Gewebe zerstören und dadurch in die Tiefe der Haut eindringen. Schwefelseifen in flüssiger Form sind natürlich wenig zweckmäßig, da sich in ihnen der Schwefel als Bodensatz abscheidet, der sich alsdann nur schwer wieder verteilen läßt. Dagegen sind Seifen fester oder weicher Konsistenz als Grundlage wohl ohne Ausnahme anwendbar. Auch der vielbenutzten Kombination einer Teerschwefelseife kann man im wesentlichen zustimmen, da sich die beiden Präparate, Teer und Schwefel, bei einer ganzen Reihe von Hautanomalien ausgezeichnet vertragen und sich in ihrer Wirkung sogar vielfach gegenseitig unterstützen und ergänzen<sup>2)</sup>.

Trotz der großen Reizwirkung, die, wie wiederholt gesagt, den Schwefelalkalien zukommt, werden diese aber doch ebenso wie auch der freie Schwefelwasserstoff vielfach für die Seifenfabrikation verwandt, allerdings wohl weniger, um dermatologischen Heilzwecken zu dienen. Diese festen oder flüssigen Seifen, die unter den Namen Akremin-, Eusulfin- und Antiblauseifen bekannt sind, haben vielmehr den Beruf, an der Haut haftende Metallverbindungen, speziell solche des Bleis, in unlösliche, leicht sichtbare und unschädliche Metallsulfide überzuführen, um auf diese Weise z. B. die Bleiarbeiter vor den großen Gefahren einer Bleivergiftung zu schützen.

<sup>1)</sup> Annales de Dermatologie et de Syphiligraphie 10 (1899), vgl. auch Dermatologisches Zentralblatt 13. 1104 (1910).

<sup>2)</sup> Bei allen zu Follikulitiden neigenden Prozessen sind Teer und Schwefel aber Antagonisten! Eine Teerschwefelseife sollte daher nur auf ärztliche Verordnung hin abgegeben werden.

Der allgemein medikamentösen Anwendung dieser Seifen, die den Schwefel also in wasserlöslicher und daher intensiv wirkender Form enthalten, steht nämlich der Umstand entgegen, daß die in ihnen enthaltenen Schwefelalkalien nicht nur durch die ihnen eigene Reizwirkung, sondern besonders auch durch die Abspaltung von Schwefelwasserstoff stets unangenehm empfunden werden. Ein Präparat, das diese Mängel nicht oder doch nur in sehr geringem Maße aufweist und daher auch für die Fabrikation von Schwefelseifen mit wasserlöslichem Schwefel durchaus geeignet ist, ist jedoch das Thiopinol Matzka<sup>1)</sup>, eine anscheinend glückliche Kombination einer gewissen Gruppe von ätherischen Ölen der Terpenreihe (ätherische Nadelholzöle) mit Alkalisulfiden und Polysulfiden. Das Thiopinol ist eine klare, braune, alkoholische Flüssigkeit und gibt mit Wasser gemischt milchigweiße, emulsionsartige Verdünnungen, die stark nach Fichtennadelöl, aber kaum merklich und jedenfalls in durchaus nicht belästigender Weise nach Schwefelwasserstoff riechen. Es besitzt schwach alkalische Reaktion, gegen 15 % sulfidartig gebundenen, leicht und reizlos resorbierbaren Schwefel und, allerdings recht schwache, antiseptische Wirkung, die wohl als durch die Nadelholzöle bedingt angesehen werden darf. Die Thiopinolseifen haben sich bei Akne, Rosacea, Seborrhoe, vornehmlich aber auch bei Skabies bewährt, indem das Thiopinol mit einer energischen Wirkung auf die Krätzmilbe, wie schon oben gesagt, weitgehende Reizlosigkeit verbindet.

Neben den bisher besprochenen Präparaten, welche den Schwefel, wenn überhaupt gebunden, in rein anorganischer Bindung enthalten, finden aber seit langem auch organische Schwefelverbindungen in der Dermatotherapie Verwendung, und vornehmlich das Ichthyol, ein aus einem bituminösen Schiefer Tirols gewonnenes Öl, das etwa 10 % fest gebundenen Schwefel enthält und in den achtziger Jahren durch Unna in den Arzneischatz eingeführt worden ist, hat sich bei den verschiedensten Hautkrankheiten bestens bewährt. Um die Wasserlöslichkeit des Produktes zu erzielen, wird das zumeist durch trockene Destillation gewonnene Originalöl derart sulfuriert, daß die nur teilweise entstehende Sulfosäure als Lösungsmittel für die an sich unlöslichen, unsulfurierten Teile, dienen kann, ähnlich wie es bei der Lösung der Kresole durch Seifen der Fall ist<sup>2)</sup>. Das so präparierte Ichthyol ist eine braunschwarze, unangenehm riechende Flüssigkeit und besitzt vornehmlich resorptionsbefördernde, keratoplastische, reduzierende und auffallenderweise auch schmerzstillende Wirkung, Eigenschaften, die sich teilweise vielleicht mit der kombinierten Teer-Schwefelwirkung decken dürften, keinesfalls aber als eine reine Schwefelwirkung aufzufassen sind. Unter den vielfachen Verwendungsweisen ist auch hier wieder die Seifenform besonders empfehlenswert. Die Ichthyolseifen, die mit einem Medikamentgehalt von 10 % und darüber leicht herstellbar sind, sind braun, mäßig hart, gut schäumend und besitzen den typischen Ichthyolgeruch.

<sup>1)</sup> DRP. 149826.

<sup>2)</sup> DRP. 35216.

Leider ist nun aber der letztere der dermatotherapeutischen Verwendung des Präparates vielfach recht hinderlich, und es existieren daher eine ganze Reihe mehrfach auch glücklich verlaufener Versuche, diesen wenig angenehmen, lästigen Geruch der Substanz zu beseitigen, ohne jedoch den therapeutischen Effekt zu beeinträchtigen<sup>1)</sup>. Auch eine große Anzahl von Ersatzmitteln und Konkurrenzpräparaten ist entstanden, die entweder von Verbindungen ausgingen, die schon von Natur aus festgebundenen Schwefel enthielten oder durch Schwefeln organischer Verbindungen erhalten wurden.

Aus der Reihe der ersterwähnten Verbindungen ist besonders das Petrosulfol hervorzuheben, ein Präparat, das durch Verarbeitung der schwefelhaltigen Rückstände einiger Rohpetroleumsorten zu den entsprechenden Sulfosäuren als ein dem Ichthyol sehr ähnliches Produkt gewonnen wird.

Zu den bekanntesten Verbindungen der zweiten Gruppe gehören vornehmlich das Thiol (J. D. Riedel, Berlin) und das Thigenol (Chemische Werke Grenzach). Das erstere ist ein Präparat, das durch Erhitzen von Braunkohlenterröl mit Schwefel künstlich dargestellt wird. In die Therapie ist es in zwei Formen aufgenommen worden, als Thiolum liquidum bildet es eine dichte, sirupähnliche, braune, neutral reagierende Flüssigkeit, als Thiolum siccum ein braunschwarzes, angenehm riechendes Pulver, das in seiner Zusammensetzung beständig, in Wasser und Alkalien löslich und ungiftig ist. Auf der Haut wirkt das Thiol keratoplastisch, antiseptisch, austrocknend und bei Juckreiz beruhigend. Der Schwefelgehalt beträgt etwa 12 %<sup>2)</sup>.

Das Thigenol ist das Natriumsalz der Sulfosäure eines synthetisch dargestellten Sulfoöles, welches 10 % gebundenen Schwefel enthält. Es ist ebenfalls ungiftig, nahezu geruchlos, mit schwachalkalischer Reaktion in Wasser löslich, unbegrenzt haltbar und wirkt antiseptisch, resorptionsbefördernd, sekretionsbeschränkend, schmerz- und juckreizstillend.

Beide Präparate eignen sich für die Fabrikation medikamentöser Seifen, die mit einem Medikamentgehalt von 5—15 % in Betracht der ihnen nachgerühmten Eigenschaften als Ersatz für die namentlich früher viel verwandten Ichthyolseifen gern empfohlen werden.

Außer beiden sind aber noch eine große Anzahl anderer Schwefelpräparate bekannt geworden. So konnten durch Erhitzen von Schwefel mit Lanolin und vornehmlich mit ungesättigten Kohlenwasserstoffreihen angehörigen Fett- oder Harzsäuren oder Fettsäureestern (natürlichen Fetten und Ölen) die diesen Substanzen entsprechenden Thiopräparate gewonnen werden<sup>3)</sup>. Durch alkalische Verseifung der letzteren wurden auch geschwefelte Seifen (Thiosapolkokosseife) erhalten<sup>4)</sup>. Auch ein geschwefeltes Lysol wurde durch Erhitzen von Lysol mit Schwefel als eine tiefbraune, beinahe feste, wasserlösliche

<sup>1)</sup> Desichthol, Knoll, Pat.-Anm. 17762 u. a.

<sup>2)</sup> DRP. 38416 u. 54501.

<sup>3)</sup> DRP. 56065 u. 140827.

<sup>4)</sup> DRP. 71190.



Masse dargestellt<sup>1)</sup>. Eine größere Bedeutung haben aber all diese Präparate nicht erlangt.

Die günstige Wirkung geschwefelter, organischer Substanzen ist nämlich nicht nur durch das Vorhandensein des festgebundenen Schwefels überhaupt, sondern durch vielerlei Momente bedingt, die bei der Herstellung von Ichthyolersatzpräparaten nicht vernachlässigt werden dürfen, auf die hier näher einzugehen aber nicht der Raum ist. Es sei nur kurz erwähnt, daß für das Zustandekommen dieser Wirkungen der ungesättigte Charakter der therapeutisch wertvollen Verbindungen, wie ihn auch das Ichthyol selbst besitzt, eine Hauptbedingung ist, und daß gerade diese bei der oben geschilderten Behandlung ungesättigter Verbindungen mit elementarem Schwefel unerfüllt bleibt. Denn dieser vernichtet bei seinem Eintritt in das Molekül die Doppelbindung der Kohlenstoffreihe und hebt somit den ungesättigten Charakter der Verbindung auf.

Andererseits verleiht aber der Schwefel bei seinem Eintritt in organische Verbindungen diesen häufig antiseptische und antiparasitäre Eigenschaften. Denn, wie Seidenschnur<sup>2)</sup> gezeigt hat, erhalten die schwereren Kohlenwasserstoffe des Erdöls, die an sich Desinfektionskraft nicht besitzen, schon durch die Behandlung mit nur geringen Mengen von Schwefel eine hohe antiseptische Wirkung, eine Tatsache, die vielleicht mit Erfolg auch für die Großdesinfektion nutzbar gemacht werden könnte, nachdem man es gelernt hat, in Wasser unlösliche Kohlenwasserstoffe durch Fett- oder Harzseifen in haltbare Emulsionen überzuführen, die sich beliebig verdünnen lassen, ohne daß eine Ausscheidung der emulgierten Bestandteile erfolgt.

### Quecksilberseifen.

Unter allen Desinfektionsmitteln gilt auch heute noch als das wirksamste das Sublimat (Hydrargyrum bichloratum, Mercurichlorid,  $\text{HgCl}_2$ ), dessen antiseptische Wirkung in wässriger Lösung zuerst von Robert Koch<sup>3)</sup> nachgewiesen wurde und das in der Desinfektionspraxis eine Verbreitung wie kein zweites gefunden hat.

Wenn die Seifenfabrikation daher auch dieses Mittel für die Herstellung antiseptischer Seifen verwandte, so durfte sie hoffen, daß diese „Sublimatseifen“ eine ähnlich weite Verbreitung finden würden, eine Erwartung, die leider nicht unerfüllt geblieben ist. Neben den vorbesprochenen Teer-, Schwefel- und Karbolseifen ist die sogenannte „Sublimatseife“ im Volke mit am meisten gefragt, und es gibt Firmen in Deutschland, alte renommierte Firmen, welche vor Kriegsbeginn im Monat nicht weniger als 75 000 Stück und mehr dieser „Sublimatseife“ umsetzten, trotzdem sie wissen sollten, daß diese Seife nicht diejenigen Wirkungen besitzt, die der Konsument von ihr erwartet und auf Grund ihres Namens auch erwarten muß.

<sup>1)</sup> Pat.-Anm. R. 12928.

<sup>2)</sup> Seidenschnur, Chem. Ztg. 1909, S. 701.

<sup>3)</sup> Mitteilungen aus dem Kaiserl. Gesundheitsamt 1881. Bd. I.

Es ist ja eine altbekannte Tatsache, daß die Quecksilbersalze, welche das Metall also ionisierbar gebunden enthalten, als „Desinfektionsmittel erster Ordnung“ auch im neutralen, wasserhaltigen Seifenkörper ihre Wirksamkeit einbüßen, indem sich durch doppelte Umsetzung Alkalichlorid und fettsaures Quecksilber bildet, das alsdann, der Art des Seifenkörpers entsprechend, einem mehr oder weniger beschleunigten Reduktionsprozeß anheimfällt. Sublimatseifen zeigen, soweit sie wirklich Sublimat enthalten, zum wenigsten nach längerem Lagern samt und sonders die graue Farbe des metallischen Quecksilbers und besitzen, mag der erwähnte Reduktionsprozeß nun vollendet oder unvollendet sein, auch nicht die geringste Desinfektionswirkung<sup>1)</sup>.

Von seiten einzelner Fabrikanten werden nun trotzdem aber immer wieder Versuche gemacht, farblose und daher angeblich dauernd haltbare Sublimatseifen herzustellen, indem für die Fabrikation eine möglichst trockene, überfettete Grundseife verwandt wird. Aber auch hier resultiert selbst beim sorgfältigsten Arbeiten meist ein Produkt von grauer Färbung, ein Umstand, der die bereits erfolgte Zersetzung des Sublimats und damit das Verschwinden der Desinfektionskraft von vornherein anzeigt und häufig darauf zurückgeführt werden kann, daß das den Seifen beigegebene Medikament die Eisenteile der verwandten Maschinen unter Amalgambildung angegriffen hat.

Es ist ferner der Vorschlag gemacht worden, chemisch einwandfreie, stark getrocknete und staubfein gemahlene Grundseife mit fein zermahlenem Sublimat zu mischen und die so erhaltene pulverförmige Mischung zu festen Stücken zu pressen. Auch hier ist es selbstverständlich, daß die so gewonnenen Seifen längere Zeit ohne Zersetzung haltbar sind, besonders wenn das Sublimat — zum Überfluß — vor seiner Verarbeitung gelatiniert wird, denn zu einer Zersetzung der Sublimatseife gehört unbedingt die Anwesenheit von Feuchtigkeit. Aber auch diese Seifen, in denen das Sublimat den zersetzenden Einwirkungen des Seifenkörpers entzogen ist, sind praktisch durchaus unbrauchbar. Denn alle Bemühungen, eine haltbare Sublimatseife herzustellen, müssen schon deshalb als vergebens bezeichnet werden, weil die beiden Agentien, Sublimat und Seife, beim Waschprozeß doch aufeinander treffen müssen und in diesem Moment die Desinfektionskraft der betreffenden Seife durch doppelte Umsetzung der Vernichtung anheimfallen muß<sup>2)</sup>.

Es geht also hieraus hervor, daß alle Versuche zur Herstellung einer haltbaren Sublimatseife, mögen sie auch dem äußeren Anschein nach als glücklich zu bezeichnen sein, das Problem der antiseptischen Quecksilberseife nicht lösen können, daß man Erfolge vielmehr nur von den-

<sup>1)</sup> Im alkalischen Seifenkörper beginnt dieser Zersetzungsprozeß naturgemäß mit der Bildung von Quecksilberoxyd,  $\text{HgO}$ , das dann aber ebenfalls zu metallischem Quecksilber reduziert wird.

<sup>2)</sup> Auch Buzzis flüssige Sublimatseife ist frisch bereitet „gleichmäßig undurchsichtig und in Wasser trübe löslich“ (Buzzi l. c. S. 68, stellt also eine Suspension des ausgeschiedenen fettsauren Quecksilbers in der Seifenlösung selbst dar, ohne unzersetztes Sublimat zu enthalten.

jenigen Verbindungen wird erwarten dürfen, welche das Quecksilber in nicht ionisierbarer Form gebunden enthalten, also „Desinfektionsmittel zweiter Ordnung“ sind. Diese werden, falls ihnen eine Desinfektionskraft überhaupt zukommt, auch in Verbindung mit fettsauren Alkalien ihre Wirkung entfalten und gegebenenfalls durch die Seife auch eine Erhöhung ihres ursprünglichen Desinfektionswertes erfahren können.

In komplexen Quecksilberverbindungen kann nun das Metall entweder durch Vermittlung von Stickstoff oder durch Kohlenstoff direkt an den organischen Rest chemisch gebunden sein. Zu den Verbindungen der erstgenannten Art gehören neben solchen der Amine<sup>1)</sup> und Aminosäuren, Substanzen, in denen ein Amidowasserstoffatom durch Quecksilber ersetzt ist, auch die Quecksilbereiweißverbindungen. Rein äußerlich betrachtet und von dem ihnen eigenen, recht geringen bakteriziden Wert vorläufig ganz abgesehen, sollten sich diese Substanzen für die Seifenfabrikation gut eignen, da sie weder mit Alkalien die bekannte Ionenreaktion des Quecksilbers (Oxydfällung) ergeben, in denselben vielmehr leicht und unzersetzt löslich sind, noch durch doppelten Umsatz mit Fettsäuren oder fettsauren Alkalien die Bildung fettsauren Quecksilbers ermöglichen. Aber in allen organischen Quecksilber-Stickstoffverbindungen ist die Festigkeit dieser chemischen Bindung doch nicht so groß, daß das durch die Anwesenheit ungesättigter Fettsäuren bedingte Reduktionsvermögen des Seifenkörpers auf diese Quecksilberverbindungen ohne Einfluß bliebe. Nach kurzem Lagern (oft schon nach drei bis vier Tagen) nehmen sie alle eine dunkelgrüne Färbung an, die dann schon nach zwei bis drei Wochen in ein Schiefergrau übergeht. Endlich zeigt die Seife durch und durch die glänzend graue Farbe des metallischen Quecksilbers. Ein Beispiel aus der Klasse dieser Präparate ist die unter dem Namen Sapodermin oder Lavoderma bekannte Seife, die nach dem Verfahren des DRP. 116255 gewonnen wird und bei ihrer Herstellung als antiseptischen Zusatz etwa 3 % einer löslichen nach dem DRP. 100874 dargestellten Quecksilberkaseinverbindung erhält.

Für die Herstellung antiseptischer Quecksilberseifen bleiben somit lediglich die organischen Quecksilberverbindungen übrig, in denen das Metall direkt an Kohlenstoff gebunden ist.


Generell entscheidend für die Haltbarkeit dieser Präparate im Seifenkörper ist aber auch hier wieder die Festigkeit, mit der das Quecksilber am Kohlenstoff haftet. Denn wenn auch in sämtlichen Verbindungen dieser Klasse das Quecksilber komplex gebunden ist, so ist die Stabilität dieser Quecksilber-Kohlenstoffverbindung doch eine sehr verschiedene, eine Tatsache, die in dem Verhalten der einzelnen Substanzen dem Ammoniumsulfid gegenüber deutlich zum Ausdruck kommt. Allge-

---

<sup>1)</sup> z. B. Sublamin Schering, Verbindung aus Quecksilbersulfat und Äthylendiamin.

mein läßt sich daher der Satz aufstellen, daß von diesen komplexen Verbindungen diejenigen, welche in wässriger Lösung mit Ammoniumsulfid momentan unter Schwarzfärbung (Quecksilbersulfidbildung) reagieren (halbkomplexe Verbindungen), auch den zersetzenden Einflüssen des Seifenkörpers nicht standhalten können, während die Substanzen, welche durch Schwefelammonium in der Kälte überhaupt nicht oder erst nach längerer Einwirkung zersetzt werden, auch im Seifenkörper haltbar bleiben.

Unter den für Desinfektionszwecke verwandten Quecksilber-Kohlenstoffverbindungen am bekanntesten sind das Quecksilbercyanid und das Quecksilberoxycyanid der Formeln



zwei Substanzen, die sich wie die vorerwähnten Quecksilber-Stickstoffverbindungen in wässriger Lösung Alkalien gegenüber durchaus komplex verhalten, mit Ammoniumsulfid aber schon in der Kälte momentan Schwarzfärbung ergeben.

Namentlich das Quecksilberoxycyanid hat als Sublimatersatz in Form blaugefärbter Tabletten in der Ärztwelt eine weite Verbreitung gefunden, weil es bei angeblich dem Sublimat gleichem Desinfektionseffekt auf Grund der komplexen (halbkomplexen) Bindung des Quecksilbers weniger reizend wirkt als dieses und Metallinstrumente usw. nicht amalgamiert. Unter dem Namen Servatolseife (C. Fr. Hausmann, St. Gallen) wird auch eine 2%ige Quecksilberoxycyanidseife in den Handel gebracht, die jedoch den obigen Darlegungen entsprechend schon kurze Zeit nach ihrer Herstellung an Stelle des beigemischten Oxycyanids lediglich metallisches Quecksilber enthält.

Von entscheidender Bedeutung für die Brauchbarkeit der sonst in großer Anzahl bekannten organischen Komplexverbindungen des Quecksilbers ist natürlicherweise ihre Wasserlöslichkeit, ein Erfordernis, das die Auswahl ungemein begrenzt, da die meisten unter ihnen in Wasser unlöslich sind. Leichtlöslich und für den vorliegenden Zweck in Betracht kommend sind allein die Alkalisalze quecksilbersubstituierter Karbonsäuren und Phenole, welche das Metall in einer aliphatischen Kohlenstoffkette substituiert oder an den Benzolkern gebunden enthalten.

Mit Ausnahme der in  $\alpha$ -Stellung zur Karboxylgruppe merkuriierten Quecksilberfettsäuren ist in all den genannten Verbindungen die Festigkeit der Quecksilberkohlenstoffbindung eine große. Nur diese letzteren, die die allgemeine Formel  $\text{R} \cdot \text{CH}(\text{HgOH})\text{COONa}$  (R-Alkyl) besitzen, reagieren momentan unter Schwarzfärbung mit Ammoniumsulfid und unterscheiden sich in dieser Hinsicht nicht von den obenerwähnten Cyanidverbindungen. Die übrigen Substanzen erscheinen jedoch, wie gesagt, vom Standpunkt der Haltbarkeit aus für die Herstellung von Quecksilberseifen in gleicher Weise brauchbar, so daß für eine weitere Auswahl lediglich ihre Desinfektionskraft maßgebend ist.

In ihrer schon mehrfach zitierten Arbeit haben nun Krönig und Paul, gestützt auf die Untersuchung der oben erwähnten Cyanidverbindungen, die beide nur äußerst geringe, praktisch kaum in Betracht kommende Wirkung besitzen, den Satz aufgestellt, daß die Lösungen solcher Verbindungen, in denen das Quecksilber Bestandteil eines komplexen Ions ist, ganz allgemein außerordentlich wenig desinfizieren. Die Aussicht, mit Hilfe der zuletzt genannten, für die Seifenfabrikation allein verwendbaren Quecksilberverbindungen nun zu wirklich desinfizierenden Seifen zu gelangen, sollte daher im Hinblick auf diese Anschauung eine nur geringe sein.

Wie festgestellt werden konnte, hat jedoch die von Krönig und Paul aufgestellte These nicht für alle komplexen organischen Quecksilberverbindungen Gültigkeit, denn überraschenderweise besitzen gewisse Körper dieser Klasse eine starke, dem Sublimat vielfach sogar überlegene Desinfektionskraft, für deren Vorhandensein und Stärke aber wiederum sehr feine Unterschiede ihrer Konstitution maßgebend sind<sup>1)</sup>.

Von größter Bedeutung für die Wirksamkeit dieser Verbindungen ist es nämlich zunächst, daß das Quecksilber nur mit einer Valenz organisch gebunden ist und daß die zweite Valenz durch organische salzbildende Reste oder am besten durch die Hydroxylgruppe (OH) besetzt ist. Scheinbar ist nämlich die Affinität dieser Gruppe zum Quecksilber eine nur geringe und infolgedessen die größte Affinität des quecksilberhaltigen Radikals zur Bakterie gegeben, während eine zweite Kohlenstoffverbindung des Metalls, wie sie etwa in den Quecksilberkarbonsäuren, wie beispielsweise der Quecksilberdibenzoesäure,  $\text{Hg}(\text{C}_6\text{H}_4\text{COOH})_2$  in Erscheinung tritt, die Desinfektionskraft nahezu aufhebt.

Unter den zahlreichen Quecksilberverbindungen dieser Art kommen nun praktisch vornehmlich nur die Alkalisalze der aromatischen Oxyquecksilberkarbonsäuren und -phenole in Betracht, welche fast ausnahmslos leicht zugänglich sind<sup>2)</sup> und das Metall im Benzolkern so fest gebunden enthalten, daß auch die stärksten Quecksilberreagentien, wie z. B. Ammoniumsulfid, ohne weiteres nicht die bekannten Ionenreaktionen (Sulfidfällung) ergeben.


Es war nun von vornherein zu erwarten, daß im großen und ganzen für die Desinfektionskraft auch dieser Verbindungen die gleichen Gesetzmäßigkeiten maßgebend sein würden, welche hier bereits gelegentlich der Besprechung des Phenols und seiner Derivate ausführlich behandelt wurden, und in der Tat gelingt es, bei Berücksichtigung derselben, durch chemische Synthese zu Verbindungen zu gelangen, welche desinfekto-

<sup>1)</sup> W. Schrauth u. W. Schoeller: Über die Desinfektionskraft komplexer organischer Quecksilberverbindungen. Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. 1910, Bd. 66, S. 497. — 1911, Bd. 70, S. 24.

<sup>2)</sup> Vgl. Dimroth: Über die Mercurierung aromatischer Verbindungen Ber. d. D. Chem. Ges. 35, (1902), S. 2853 und 2870ff und die DRP. 234054, 234851 und 234914.



risch ganz außerordentliche Wirkungen entfalten. Wie dort, so wird auch hier durch die Einführung von Halogen, Alkyl- und Arylresten die Desinfektionskraft erheblich und zwar derart gesteigert, daß diese so substituierten Oxyquecksilberbenzoesäuren bzw. Oxyquecksilberphenole in ihren wirksamsten Gliedern alle bisher gebräuchlichen Desinfektionsmittel, auch das Sublimat, in ihrer Wirkung um ein Vielfaches übertreffen. Andererseits setzt aber auch hier wieder eine weitere saure Substitution des Benzolkerns durch Phenol-, Sulfo- oder Karboxylgruppen die antiseptische Wirkung herab, so daß beispielsweise dem Natriumsalz einer Oxyquecksilbersalizylsäure der Formel




eine nennenswerte Desinfektionskraft kaum noch zukommt, während die Grundsubstanzen dieser Klasse, die Natriumsalze des o-Oxyquecksilberphenols und der o-Oxyquecksilberbenzoesäure der Formeln



schon recht beachtenswerte, ihrem Aziditätsgrade entgegengesetzt entsprechend starke Wirkungen entfalten.

Unter den antiseptischen Seifen, die als desinfizierendes Prinzip Quecksilberpräparate der eben besprochenen Art enthalten und die auch in weiteren Kreisen bekannt geworden sind, müssen vornehmlich zwei hervorgehoben werden, die nach dem Verfahren des DRP. 216828 erhaltene Afridolseife (Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld) und die nach den im DRP. 246880 gegebenen Vorschriften hergestellte Providolseife (Providol Gesellschaft Berlin), die beide nicht nur alle heute im Handel befindlichen Stückseifen<sup>1)</sup> an Wirkung übertreffen, sondern auch speziell bei allen parasitären und bakteriellen Haut- und Haarkrankheiten (Furunkulose, Acne vulgaris, Seborrhoe usw.) ein vorzügliches Heilvermögen gezeigt haben.


Die hohe Wirksamkeit beider Seifen ist auch durchaus verständlich, weil einerseits das Afridol, das Natriumsalz der Oxyquecksilber-o-toluylsäure der Formel



andererseits das Providol, das Natriumsalz des o-Oxyquecksilberphenols der Formel

<sup>1)</sup> W. Schrauth und W. Schoeller: Über die desinfizierenden Bestandteile der Seifen an sich und über Afridolseife, eine neue antiseptische Quecksilberseife. Med. Klinik 1910. Nr. 36, S. 1405.





zunächst auf Grund der hier vorhandenen Quecksilberhydroxylgruppe den Bakterien gegenüber Affinität besitzt, und weil diese Affinität zweitens durch die Alkylsubstitution des Benzolkerns bzw. den schwach sauren Charakter der Phenolgruppe so erheblich unterstützt wird, daß die Präparate in ihrer Wirkung dem Sublimat nicht nachstehen.

Für die praktische Anwendung der Seifen selbst ist es von Bedeutung, daß sie infolge der festen Bindung des Quecksilbers auch von der Haut ohne jede Ätz- oder Reizwirkung vertragen werden und daß sie somit nicht nur zur Desinfektion und Reinigung der Hände vor der Vornahme von Operationen, vor und nach gynäkologischen Untersuchungen (Hebammen) usw. geeignet erscheinen, sondern überhaupt zur Desinfektion aller Körperteile oder Gegenstände (ärztliche Instrumente), die mit ansteckenden Stoffen in Berührung gekommen sind.

### Medikamentöse Seifen geringerer Bedeutung.

Im folgenden sollen nunmehr in loser Aufeinanderfolge die medikamentösen Seifen kurz behandelt werden, die bisher nicht erwähnt worden sind, denen aber doch — vielfach allerdings nur dem äußeren Anschein nach — eine gewisse Bedeutung zukommen dürfte. Die Industrie hat ja leider oft wahllos jedwedes Medikament dem Seifenkörper zu inkorporieren versucht und ohne Rücksicht auf etwaige Zersetzungen der einverleibten Heilstoffe diese Seifen auf den Markt gebracht, wenn sie sich ihrem Aussehen nach als einigermaßen verkaufsfähig erwiesen. Die Zahl solcher weniger wertvollen, vielfach aber auch völlig wertlosen Erzeugnisse ist dementsprechend eine sehr große, und es können daher hier nur diejenigen Produkte besprochen werden, denen man noch heute häufiger im Handel begegnet. Die Kritik muß dabei eine sehr strenge sein, soll Wert und Unwert richtig erkannt werden.

Unter den für antiseptische Zwecke benutzten Metallverbindungen besitzen neben den Quecksilberverbindungen vornehmlich die Silber-salze eine gewisse Bedeutung, indem einige von ihnen der Desinfektionskraft des Sublimats ziemlich nahekommen und diesem sogar von einzelnen Chirurgen vorgezogen werden. So ist es denn auch nicht verwunderlich, daß Versuche zur Darstellung von Silberseifen unternommen worden sind, die beispielsweise ammoniakalisch gelöstes Silberoxyd  $(\text{AgNH}_3) \cdot \text{OH}$  oder das komplexe Silberkaliumcyanid  $\text{Ag}(\text{CN})_2\text{K}$  enthielten, zwei Verbindungen, denen nach den Angaben Buzzis als Desinfektionsmittel für spezielle Zwecke eine große Bedeutung zukommen soll<sup>1)</sup>. Selbstverständlicherweise sind aber bei der Herstellung solcher Silberseifen ebenfalls die Gesetze maßgebend, welche bei Besprechung der Quecksilberseifen dargelegt worden sind und welche ganz allgemein

<sup>1)</sup> Buzzi l. c. S. 513 u. 514 (65 u. 66).

für Seifen mit Zusätzen von Schwermetallsalzen Geltung haben, indem nämlich all die Silberverbindungen, welche das Metall als Ion oder nur halbkomplex, durch Schwefelammonium nachweisbar gebunden enthalten, im Seifenkörper zu metallischem Silber reduziert werden und so ihre Desinfektionskraft verlieren müssen. Da nun bis heutigentags Silberverbindungen mit gegen Schwefelammonium stabilem Silber nicht bekannt sind, und da sich über die Desinfektionskraft solcher eventuell herstellbaren Präparate nichts voraussagen läßt, erübrigen sich hier weitere Ausführungen.

Von anderen Metallverbindungen werden für die Seifenfabrikation verwandt das Zinkoxyd, das im übrigen schon in ganz geringem Prozentsatz ein vorzügliches Härtematerial für weiche Seifen darstellt, und die Salze des Aluminiums, und zwar vornehmlich das Aluminiumazetat, die essigsäure Tonerde<sup>1)</sup>. Aus den obigen Ausführungen ergibt sich jedoch schon von selbst, daß die Fabrikation solcher Seifen für antiseptische oder medikamentöse Anwendung zwecklos ist, da die genannten Verbindungen im Seifenkörper bzw. bei gleichzeitiger Anwesenheit von Seife nicht als solche erhalten bleiben, und ihre adstringierenden und antiseptischen Eigenschaften auf diese Weise einbüßen.

Auch den nach den D. R. P. 148 794 und 148 795 unter Verwendung von Phenolen bzw. Teer- oder Petroleumkohlenwasserstoffen als Lösungsmittel dargestellten Metallseifenlösungen dürften den verwandten Metallen entsprechende, spezifische Wirkungen kaum zukommen, da die Metallseifen auch in diesen Lösungen in nicht ionisiertem Zustand enthalten sind, eine molekulare Desinfektionswirkung also nicht entfalten können.

Unter den anorganischen Stoffen kommt neben dem elementaren Chlor, das bei der groben Desinfektion seiner äußerst energischen Wirkung halber in Form des Chlorkalkes vielfache Verwendung findet, vornehmlich dem Jod und seinen Verbindungen eine größere Bedeutung zu, obwohl es als Element sowohl wie in seinen Verbindungen bedeutend weniger wirksam ist als die übrigen Halogene<sup>2)</sup>. Für antiseptische Zwecke verwandt werden hauptsächlich einige seiner organischen Verbindungen, unter denen das Jodoform  $\text{CHJ}_3$ , ein gelbes, in Wasser beinahe unlösliches, in Äther und fetten Ölen aber leichtlösliches Kristallpulver von charakteristischem, durchdringendem Geruch in der Chirurgie als Trockenantiseptikum die vorzüglichsten Dienste leistet. Seine die Wundheilung befördernden und die Granulation anregenden Wirkungen haben ihm für die Medizin ein weitgehende Bedeutung verschafft. Es ist jedoch zu beachten, daß diese Desinfektionswirkung nicht der Substanz als solcher zukommt — im Reagenzglas wirkt das Jodoform nur äußerst wenig bakterizid —, daß sich diese Wirkung vielmehr erst in der Wunde selbst entfaltet, wenn das Jodoform also mit Geweben oder Gewebsäften in Berührung gelangt. Es findet als-

<sup>1)</sup> Lenicet, DRP. 222891.

<sup>2)</sup> Geppert. Berl. Klin. Wochenschr. 1890. — Paul u. Krönig, Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. 1897, Bd. 25.

dann eine Abspaltung von Jod und anschließend die Bildung der erst eigentlich wirksamen jodhaltigen Substanz statt, so daß die Jodoformwirkung also keineswegs eine primäre ist, sondern als die Folgeerscheinung einer Reihe unter Mitwirkung des Organismus stattfindender chemischer Reaktionen aufgefaßt werden muß. Das Gleiche gilt natürlich von den vielen, meist geruchlosen Jodoformersatzmitteln, jodierten aromatischen Verbindungen, deren Wirksamkeit oder Unwirksamkeit aber in hohem Maße abhängig ist von der Art und Weise, in der das Jod an den organischen Rest gebunden ist.

Neben den besprochenen Jodverbindungen findet auch das freie Jod in der Dermatotherapie vielfache Anwendung und zwar wird es meist benutzt in Form einer 10%igen Weingeistlösung (Tinctura jodi) oder zu 1% mit Jodkalium in Wasser gelöst (Lugolsche Lösung). Es leistet so in seiner Eigenschaft als Hautreizmittel vorzügliche Dienste bei der Beseitigung von Drüsenschwellungen, entzündlichen Tumoren und Gelenkentzündungen, indem es die Resorption erkrankter Gewebe und pathogener Stoffe anregt.

Aus diesen Darlegungen ergibt sich nun von vornherein, daß medikamentöse Seifen, denen Jod oder die erwähnten Jodverbindungen inkorporiert sind, für antiseptische Waschungen nicht in Betracht kommen können, und daß weiter die Herstellung von Jodoform- und Jodoformersatzmittelseifen völlig zwecklos ist, da der Hauptvorteil der besprochenen Jodderivate in ihrer Eigenschaft als Trockenantiseptika begründet ist. Den Nachteilen einer ungenauen Verteilung des Jodoforms auf Geschwüren und Wunden mag die Anwendung einer weichen Jodoformseife vielleicht abhelfen, aber es ist dabei zu bedenken, daß die Aufhebung dieses Nachteils bezahlt wird mit der Vernichtung des Desinfektionseffektes, da freies Jod, das bei der Jodoformwirkung als Zwischenglied entstehen muß, im Seifenkörper nicht haltbar ist.

Aus diesem Grunde sind auch die noch heute vielfach fabrizierten Jodseifen, die meist mit Hilfe einer der obenerwähnten Jodlösungen dargestellt werden, vom chemischen Standpunkte aus durchaus zu verwerfen, und therapeutische Erfolge, die unter Umständen mit ihnen erzielt werden, sind jedenfalls nicht als eine „Jodwirkung“ aufzufassen. Einerseits erfahren diese Seifen nämlich durch den Einfluß des Jods unter Abscheidung von Fettsäure eine Zersetzung, indem sich aus dem freien Jod und dem hydrolysierten Alkali neben Jodalkalien Salze der unterjodigen Säure bilden, die dann ihrerseits leicht in Jodate übergehen entsprechend den Gleichungen:



Andererseits kann das Jod aber auch von den an und für sich in jeder Seife reichlich vorhandenen, ungesättigten Fettkörpern gebunden werden, eine Tatsache, die, wie schon erwähnt, in der Fettanalyse von weitgehender praktischer Bedeutung ist (Hübelsche Jodzahl).

Der entsprechend der Konsistenz des Seifenkörpers mehr oder weniger schnelle Verlauf solcher Zersetzung ist leicht zu verfolgen an der


Veränderung des Farbtons der frisch hergestellten Seife, der spätestens nach wenigen Tagen von Braun in ein lichtes Wachsgelb umgeschlagen ist.

Weiche Jodkaliumseifen, die vielfach mit gutem Erfolge als Ersatz für das Unguentum Kal. jodat. benutzt werden, sind dagegen wohl haltbar, sie werden empfohlen, weil die Seifenform die Resorption des Jodkaliums begünstigen soll. Es wäre aber durchaus zu wünschen, daß auch diese Seifen fernerhin nicht mehr unter dem irreführenden Namen „Jodseifen“ geführt würden.

Von aromatischen Substanzen sind neben den eingangs besprochenen Phenolen, Karbonsäuren usw. noch einige hervorzuheben, die zwar an sich eine nicht unerhebliche Desinfektionskraft besitzen, aber meist nicht dieser antiseptischen Wirkung, sondern ihres starken Reduktionsvermögens halber dem Arzneischatz einverleibt sind.

Die Tatsache nämlich, daß das Ararobapulver bei der Behandlung der Psoriasis Heilwirkung entfaltet, hat die Anwendung einer großen Reihe reduzierend (sauerstoffentziehend) wirkender Arzneimittel zur Folge gehabt, deren Wert die Praxis heute in weitestem Umfange anerkannt hat.

Das Ararobapulver besteht größtenteils aus einer Chrysarobin<sup>1)</sup> genannten Substanz, welche besonders leicht bei Gegenwart von Alkalien aus seiner Umgebung Sauerstoff aufnimmt und sich hierbei vornehmlich in Chrysophansäure, ein Dioxymethylantrachinon, verwandelt.



Neben dem Ararobapulver bzw. dem reinen Chrysarobin, das seiner antiparasitären Eigenschaften wegen auch als Teerersatzmittel bei der Behandlung von Pilzkrankheiten verwandt wird, finden bei der Behandlung der Psoriasis ausgebreitete Verwendung insbesondere das Pyrogallol und weiter auch das Resorzin<sup>2)</sup>, dessen spezifische Heilwirkung hier allerdings nicht ganz sichersteht und dessen schwach ätzende, entzündungswidrige Eigenschaften für die Dermatotherapie wertvoller sein dürften, als seine reduzierenden Wirkungen.

Obwohl es nun von vornherein klar sein sollte, daß reduzierend wirkende Agentien im Seifenkörper nicht haltbar sein können und durch Oxydation einer Zersetzung anheimfallen müssen, sind Chrysarobin-, Pyrogallol- und Resorzinseifen allenthalben im Handel erhältlich und zwar in jeglicher Zusammensetzung und Konsistenz. Kurze Zeit nach ihrer Herstellung aber zeigt schon eine mehr oder weniger charakteristische Verfärbung dieser Seifen<sup>3)</sup> die stattgehabte Zersetzung an, die

<sup>1)</sup> Hesse, Liebigs Annalen 309, S. 73.

<sup>2)</sup> Formeln siehe S. 630.


<sup>3)</sup> Resorcinseifen werden dunkel braunrot.

zudem auch durch ein Weichwerden des Seifenkörpers in Erscheinung treten kann.

Ausgehend von der Annahme, daß bei der Behandlung der Psoriasis nicht nur der stattfindende Reduktionsprozeß auf der Haut als solcher, sondern auch das während desselben oxydierte Heilmittel von therapeutischer Wirkung sein kann, hat Unna auch die Verwendung des oxydierten Pyrogallols, des Pyraloxins empfohlen, das man durch Einwirkung von atmosphärischer Luft und Ammoniak auf Pyrogallol erhält. Bei gleicher Heilwirkung läßt das Oxydationsprodukt die Nachteile der Muttersubstanz vermissen und ist zudem im Seifenkörper wohl haltbar. Allerdings läßt sich das Ergebnis dieser Studien leider nicht verallgemeinern, da beispielsweise das Oxydationsprodukt des Chrysarobins, die Chrysophansäure, die Grundwirkungen des Chrysarobins nicht mehr besitzt.

Die aus dem Rhabarber extrahierbare Chrysophansäure findet trotzdem aber bei der Fabrikation medikamentöser Seifen Verwendung, da ihr bei leichten Pilzkrankungen der Haut ein milder, antiparasitärer und entzündungswidriger Effekt zukommen soll. Ob für diese sogenannten Rhabarber- oder Rhabarberextraktseifen aber ein wirkliches Bedürfnis vorliegt, mag dahingestellt bleiben, da der Seifenindustrie eine ganze Anzahl milder, chemisch einheitlicher Desinfizientien zur Verfügung steht.

Kurz erwähnt werden sollen hier auch die mehrfach empfohlenen Hydroxylaminseifen, die als wirksames Agens das als Chrysarobinersatz von Binz empfohlene salzsaure Hydroxylamin  $\text{NH}_2(\text{OH}) \cdot \text{HCl}$  enthalten<sup>1)</sup>. Auch diese Verbindung erleidet aber im Seifenkörper eine allmähliche Zersetzung, indem sie größtenteils zu gasförmigem Stickoxydul  $\text{N}_2\text{O}$  oxydiert wird, entsprechend der Gleichung:



Bei Besprechung der aromatischen Desinfizientien dürfen weiter die Antiseptica der Chinolinreihe nicht übergangen werden. Zu ihnen gehört vor allem das in geeigneten Lösungsmitteln stark wirksame Chinolin ( $\text{C}_9\text{H}_7\text{N}$ ) selbst und die in Wasser leichtlöslichen Salze des Oxychinolins, unter denen das durch Einwirkung von Kaliumpyrosulfat erhaltene Chinosol (Fritzsche & Co., Hamburg) das kannteste ist<sup>3)</sup>. Dieses ist auf Grund seiner bedeutenden Desinfektionskraft, seiner geringen Giftigkeit und seines im Vergleich mit anderen aromatischen Antiseptika nur schwachen, safranähnlichen Geruches halber vielfach für die Fabrikation desinfizierender Seifen benutzt worden, wobei jedoch zu beachten ist, daß solche Chinosolseifen nicht wirksam sind, da ganz allgemein alkalisch reagierende Agentien wie Alkalihydrate, -karbonate, -azetate, fettsaure Alkali-

<sup>1)</sup> Virchows Archiv, Bd. 113.

<sup>2)</sup> F. Buzzi, l. c. S. 488.

<sup>3)</sup> DRP. 88520. Nach Untersuchungen von Brahm (Hoppe - Seylers Zeitschr. f. physiologische Chemie, Bd. 28, S. 448 [1899]) ist Chinosol ein Gemenge von o-Oxychinolinsulfat mit Kaliumsulfat.

salze usw. aus Chinosollösungen das darin gelöst enthaltene, an sich unlösliche und daher desinfektorisch unwirksame Oxychinolin in weißen Flocken ausfällen.

Als Antiscabiosa haben sich unter den aromatischen Substanzen besonders Storax<sup>1)</sup> und Perubalsam<sup>2)</sup> seit langer Zeit in der Dermatotherapie bewährt. In ihrer chemischen Zusammensetzung zeigen beide eine gewisse Übereinstimmung. Der Perubalsam stellt ein Gemisch aus etwa 60 % Perubalsamöl (Cinnamein), 20 % Harzen und 20 % freien Säuren (Benzoessäure und Zimtsäure) dar, während der Storax neben den genannten Bestandteilen auch ätherische Öle aufweist. Wie E. Erdmann<sup>3)</sup> und H. Thoms<sup>4)</sup> übereinstimmend nachgewiesen haben, besteht das Perubalsamöl selbst aus 60 Teilen Benzoessäurebenzylester und etwa 40 Teilen Zimtsäurebenzylester, die beide milbentötende Eigenschaften besitzen und als die Träger der Balsamwirkung anzusehen sind. Von ihnen wird der erstere, der seines billigeren Herstellungspreises wegen für die praktische Anwendung den Vorzug verdient, unter dem Namen Peruscabin in den Handel gebracht, seine 25 %ige Lösung in Rizinusöl wird Peruol genannt. Im Gegensatz zum Perubalsam selbst ist das Peruscabin bzw. das Peruol farblos, geruchlos und von stets konstanter Zusammensetzung.

Es ist selbstverständlich, daß der Perubalsam sowohl wie das Peruscabin (Peruol) als saubere und zugleich milde, relativ ungiftige Antiscabiosa auch für die Fabrikation von Krätzeseifen herangezogen worden sind, zumal beide Präparate in neutralen Grundseifen längere Zeit wohl haltbar sind. Bei der Verwendung dieser Seifen, die auch unter dem Namen Kera min- (Töpfer, Leipzig) und Peruolseife (Agfa) bekannt geworden sind, ist jedoch zu bedenken, daß sie infolge ihres geringen Medikamentgehaltes in ihrer Heilkraft den empfohlenen hochprozentigen Öl- oder Ätherlösungen, Emulsionen usw. nachstehen müssen und daß einfache Waschungen mit diesen Präparaten antiscabiös kaum wirken können, da reiner Perubalsam immerhin 20—90 Min., Peruol 30—60 Min. benötigt, um den Milbengängen entnommene Krätzemilben abzutöten<sup>5)</sup>. Diese Seifen dienen daher lediglich zur Nachbehandlung nach einer Kur und eventuell zur Verhütung scabiöser Ansteckung. Seifen mit einem Zusatz von verseiftem Perubalsam herzustellen, wie es Buzzi empfiehlt, muß als zwecklos angesehen werden, da nur den obengenannten, unverseiften Esterpräparaten die antiscabiöse Wirkung zukommt.

Von weiteren Naturprodukten sind auch vegetabilische Rohdrogen für die Herstellung medikamentöser Seifen verwandt worden, und zwar

1) s. S. 458.

2) s. S. 455.

3) E. Erdmann, Über den therapeutisch wirksamen Bestandteil des Perubalsams und seine synthetische Herstellung. Zeitschr. f. angew. Chemie 1900, Heft 39.

4) H. Thoms, Archiv f. Pharmazie 237, S. 271.

5) R. Sachs, Beitrag zur Behandlung der Scabies. Deutsche Med. Wochenschrift 1900, Nr. 39.



entweder als feine Pulver oder in Form spirituöser oder wässriger Extrakte, die dem fertigen Seifenkörper einverleibt werden.

Vornehmlich ist hier die zuerst von P. Taenzer<sup>1)</sup> warm empfohlene Nicotianaseife (Wilhaldi-Apotheke, C. Mentzel, Bremen), eine mit 5% Tabaksextrakt (= 0,35% Nikotin) imprägnierte, schwach parfümierte, überfettete Stückseife von dunkelbrauner Farbe zu nennen, die sich als sauberes Antiscabiosum vorzüglich bewährt hat. Die Tabakslauge spielt bei der Bekämpfung der Schafräude in Argentinien eine große und wirksame Rolle und aus Deutschland werden jährlich ungeheure Mengen derselben dorthin exportiert, so daß der Gedanke nahelag, die Wirkung der Lauge auch bei menschlichen parasitären Hautaffektionen nutzbar zu machen. Das in Form von Salben und Seifen zur Verwendung gelangende Extrakt wird meist in der Weise gewonnen, daß man die trockenen, zerkleinerten Tabaksblätter, -stengel und -abfälle mit der etwa dreifachen Menge 50%igen Alkohols auszieht und den gewonnenen Auszug auf dem Wasserbade oder besser im Vakuum zur Extraktkonsistenz eindickt.

Von einigen Seiten ist analog der internen Hefetherapie bei einigen Hautleiden (Akne, Follikulitiden und kleinen Furunkelbildungen) auch die äußerliche Anwendung der Hefe empfohlen worden und dementsprechend sind einige meist überfettete Seifenpräparate im Handel, denen abgetötete und entwässerte, reine Bierhefe inkorporiert ist. Dieselbe soll eine intensiv bakterizide Wirkung besitzen und die erzielten Heilerfolge sollen zum Teil in dieser Wirkung ihre Erklärung finden.

Auch juckstillende Mittel wie Anaesthesin (Äthylester der p-Amidobenzoessäure), Bromocoll (Dibromtanninleim), Euguform (Acetylmethylendiguajacol) und Mesotan (Methoxymethylester der Salizylsäure) hat man in Form meist weicher Salbenseifen in Anwendung zu bringen versucht; in dieser Form bewährt sich jedoch lediglich das Bromocoll, das von den genannten Mitteln allein gegen Seifenalkali beständig und auch in alkalischer Lösung äußerst wirksam ist.

Auch die Heilwirkungen des Radiums bzw. der Radiumemanation glaubt man der Medizin in Form radioaktiver Seifen nutzbar machen zu können, die durch Vermischen des Seifenkörpers mit radioaktiven Stoffen wie Uran- und Thoriumsalzen bzw. -mineralien gewonnen werden. Neben den Wirkungen, die die Emanation bei Rheumatismus und besonders auch bei Gicht, ferner bei Lupus und ähnlichen Hautkrankheiten besitzt, soll ihr auch eine geringe bakterizide Wirkung zukommen<sup>2)</sup>, doch dürfte es bis heute durchaus zweifelhaft sein, ob diesen Seifenpräparaten, die das wirksame Prinzip in Anbetracht seiner Kostbarkeit jedenfalls nur in verschwindend kleiner Menge und daher in äußerst schwacher Konzentration enthalten können, irgendein Wert innewohnt.

<sup>1)</sup> S. Taenzer, Über Nikotinseife. Monatshefte f. praktische Dermatologie 1895, Bd. 21. Deutsche Medizinische Zeitschrift 1897, Nr. 24.

<sup>2)</sup> H. Jansen, Untersuchungen über die bakterientötende Wirkung von Radiumemanation (Oeva. o. d. Kgl. Danske Vidensk. Selskabs Forh. 1910, S. 295. Chem. Zentralblatt 1910, II, S. 1076).

Unter den medikamentösen Seifen bilden diejenigen, welche mit einem Zusatz von Salzen natürlicher Heilquellen hergestellt sind, eine Klasse für sich. Es sei hier nur kurz erinnert an die Krankenheiler Jodsodaseife, die Aachener Thermalseife und an die Produkte, welche Kreuznacher, Nenndorfer und Wiesbadener Quellsalze enthalten. Allerdings dürften diese Seifen vor solchen mit künstlich hergestellten Salzgemischen Vorteile kaum aufweisen, zumal sie meist noch einen Zusatz der betreffenden Chemikalien selbst erfahren. Es dürfte ihnen aber immerhin eine gewisse suggestive Wirkung des mehr oder weniger berühmten Namens der betreffenden Heilquelle zukommen, die in vielen Fällen durch eine augenfällige Reklame wesentlich unterstützt wird.

In diesem Zusammenhang sollen kurz auch die unter die Rubrik der Geheimmittel fallenden „Medizinal“- und „Patentmedizinal“-seifen erwähnt werden, unter denen meist nicht der Fabrikant, in desto höherem Maße aber der Konsument zu leiden hat und die, wie Unna sagt, „mit jener ebenso lächerlichen als bedauerlichen Reklame in die Welt gesetzt werden, um gleich beim Erscheinen als ein Novum den Markt zu beherrschen, weil sie alsbald einem anderen, neuesten Hautmittel das Feld zu räumen haben“. Es ist ja zu erhoffen, daß die Gesetzgebung beim Wiedererwachen unseres Wirtschaftslebens dem großen Unfug der unwahren Danksagungen und Anerkennungsschreiben, sowie der Angabe und Verbreitung nicht zutreffender Analysen steuern wird, doch wäre es zudem dringend wünschenswert, daß der Arzt sowohl wie der Apotheker und der ernstdenkende Fabrikant durch mündliche oder öffentliche Aufklärung ein allzu leichtgläubiges Publikum vor einer Schädigung bewahren möchte, die die medikamentösen Seifen in ihrer Gesamtheit zu diskreditieren leicht imstande ist.

### Die Parfümierung medikamentöser Seifen und die Bedeutung ätherischer Öle für ihre Herstellung.

„Eine wirkliche medizinische Seife soll nach der Apotheke und nicht nach dem Friseurladen riechen, so daß der Fabrikant und Patient daran erinnert werden, daß sie es mit einem ernsteren Gegenstande als einem Stück Toiletteseife zu tun haben.“

Diese von Unna ausgesprochene, die Parfümierung medikamentöser Seifen verurteilende Ansicht hat vom Standpunkt des Arztes mancherlei für sich. Trotzdem findet man aber, und zwar namentlich auf seiten der Fabrikanten, nicht wenige, die gerade im Gegenteil dazu eine Parfümierung auf das wärmste befürworten, meist mit der Begründung, daß die für die Seifenfabrikation verwandten Riechstoffe und insbesondere die ätherischen Öle, abgesehen von ihrer rein ästhetischen Wirkung, Eigenschaften besitzen, die die Parfümierung auch medikamentöser Seifen durchaus rechtfertigen. Es erscheint daher wünschenswert, einmal festzustellen, ob erstens ein Zusatz aromatischer Stoffe zu medikamentösen Seifen vom chemischen Standpunkt aus zu befür-

worten ist und inwieweit zweitens die Riechstoffe selbst in Verbindung mit Seifen für medikamentöse bzw. antiseptische Anwendung in Betracht kommen können. Von vornherein ist es dabei selbstverständlich, daß nur die im Seifenkörper dauernd haltbaren Riechstoffe, d. h. ätherische Öle, und unter den sogenannten „künstlichen“ vornehmlich das Terpeneol Verwendung finden.

Für die Parfümierung medikamentöser Seifen, die als solche allerdings stets dem Belieben und dem Geschmack des einzelnen überlassen bleiben muß, ist zunächst naturgemäß der chemische Charakter des vorhandenen Medikamentes und des zu verwendenden Riechstoffes nicht ohne Bedeutung. Stark oxydierend oder reduzierend wirkende Arzneimittel werden auch die zugesetzten Parfüme in den wenigsten Fällen unbeeinflußt lassen, wohingegen solche Medikamente, die den zersetzenden Einflüssen des Seifenkörpers selbst standzuhalten vermögen, auch die etwa beigegebenen Riechstoffe nicht, oder doch nur selten angreifen werden. Auf alle Fälle ist es jedoch ratsam, vor der Beigabe eines Parfüms zu einer medikamentösen Seife im Reagenzglase festzustellen, ob Medikament und Parfüm als solche nebeneinander beständig sind, oder ob durch chemische Umsetzung Veränderungen beider eintreten können.

Für die Parfümierung selbst gelten selbstverständlich die für die Parfümierung von Feinseifen üblichen Vorschriften, insonderheit sollen feste Riechstoffe in Kristall- oder Pulverform ebenso wie Harze und Balsame vor ihrer Verwendung in wenig Alkohol oder besser in ätherischen Ölen wie Lavendelöl und Bergamottöl gelöst und verarbeitet werden.

Mehr als die Frage der Parfümierung selbst interessieren hier nun aber die Eigenschaften der Riechstoffe und ihre eigene Verwertbarkeit für die Herstellung medikamentöser bzw. antiseptischer Seifen. Denn es unterliegt heute keinem Zweifel, daß vielen Riechstoffen und insonderheit einer Anzahl ätherischer Öle bis zu einem gewissen Grade antiseptische und keimtötende Wirkungen zukommen. Schon das frühe Altertum wußte sich die fäulniswidrigen Eigenschaften dieser empirisch gefundenen Desinfektionsmittel nutzbar zu machen, und die exakten Untersuchungen Robert Kochs<sup>1)</sup> u. a. haben in der Tat bewiesen, daß eine ganze Anzahl dieser Substanzen schon in hohen Verdünnungen jegliches Bakterienwachstum zu verhindern vermag.

Als ätherische Öle bezeichnet man, wie schon eingangs gesagt wurde, Mischungen starkriechender Verbindungen meist pflanzlichen Ursprungs, die hauptsächlich aus den Terpenen, Kohlenwasserstoffen der Formel  $C_{10}H_{18}$ , und ihnen nahestehenden Sauerstoffverbindungen bestehen. Ihrem chemischen Charakter nach sind sie einerseits selbst äußerst beständige Substanzen, andererseits werden sie von den Eiweißkörpern u. dgl. nicht gebunden, so daß ihre antiseptische Wirkung fast in jedem

---

<sup>1)</sup> Antibakterielle Wirkung einfacher ätherischer Öle, Berl. Klin. Wochenschrift 1844, Nr. 31.

Medium erhalten bleibt. Für ihre praktische Verwendbarkeit ist der Umstand wichtig, daß sie ebenso wie die meisten künstlichen Riechstoffe in flüssigen Seifen jeglicher Art und Zusammensetzung und besonders leicht in den vorn genannten Rizinusölseifen löslich sind.

Verglichen mit der Desinfektionskraft der vorbesprochenen, stark wirksamen Mittel ist die keimtötende Wirkung der meisten ätherischen Öle allerdings nur eine geringe. Nach Laubenheimer werden Staphylokokken abgetötet durch

1 ‰ Sublimat	in 30 Min.	1 % Terpentinöl	in 5 Stunden
1 % Thymol	„ 2 „	1 % Eukalyptusöl	„ 6 „
1 % Kresol (Lysol 2%)	„ 5 „	1 % Sandelholzöl	{ noch nicht in
1 % Phenol	„ 90 „	1 % Kampfer	
			7 Stunden.

Andererseits ist aber auch eine Reihe ätherischer Öle bekannt, welche ganz ausgezeichnete Wirkung besitzen und einen Vergleich mit den obengenannten Desinfizienten nicht zu ihren Ungunsten gestatten. So gibt Laubenheimer an, daß Staphylokokken durch 1 % Senföl ( $\text{SC} : \text{N} \cdot \text{C}_3\text{H}_5$ , aus dem Samen des schwarzen Senfes durch Wasserdampfdestillation dargestellt) in 6 Min. und durch Zimtöl (hauptsächlich aus Zimtaldehyd bestehend) in 20 Min. abgetötet werden. Als besonders stark wirksam (entwicklungshemmend) erwiesen sich nach den mit Milchkulturen (Schwefelbakterien) durchgeführten Versuchen Brünings<sup>1)</sup> und K. Koberts<sup>2)</sup>, und zwar soweit die gleichen Öle untersucht wurden, in erfreulicher Übereinstimmung mit den obengenannten Ergebnissen Laubenheimers, das

Senföl	(1 : 2300)	Bittermandelöl	(1 : 190)
Zimtöl	(1 : 410)	Spicköl	(1 : 185)
Cassiaöl	(1 : 320)	Kirschlorbeeröl	(1 : 185)
Isoeugenol	(1 : 200)	Nelkenöl	(1 : 120)

während Terpentinöl, Eukalyptusöl und Sandelholzöl ebenfalls als nur „schwach“ (1 : 10 bis 1 : 25) oder „sehr schwach“ (unter 1 : 10) wirksam befunden wurden.

Aber nicht immer ist, wie man auf Grund der für das Senf- und Zimtöl gefundenen Daten annehmen könnte, die antiseptische Wirkung der ätherischen Öle mit derjenigen ihrer Hauptbestandteile identisch. So wirkt beispielsweise das Nelkenöl in einer Verdünnung von 1 : 120, das in ihm zu 80 % enthaltene Eugenol aber erst bei 1 : 80 antiseptisch. Ein für die Wirkung aber meist wohl nicht in Betracht kommender Bestandteil scheinen die Terpene selbst zu sein, indem die heute in der Parfümerie viel verwandten terpenfreien Öle als Antiseptika den terpenhaltigen mindestens gleichwertig sind. Die Terpene selbst wirken

<sup>1)</sup> H. Brüning: Ätherische Öle und Bakterienwirkung in roher Kuhmilch, Zentralbl. f. inn. Medizin, 27. Jahrg. 1906, Nr. 14.

<sup>2)</sup> K. Kobert: Systematische Versuche über die antiseptische Wirkung von ätherischen Ölen und Bestandteilen derselben. Berichte von Schimmel & Co., Okt. 1906, S. 155.

Ders. Über die antiseptische Wirkung terpenfreier und terpenhaltiger ätherischer Öle. Pharm. Post 40, 1907, S. 627.

meist auffallend schwach. Eine Ausnahme bildet lediglich das Limonen (und damit die das Limonen enthaltenen Terpene des Lavendel- und Dillöls), das noch bei 1:60 wirksam ist, doch wurden terpenfreie ätherische Öle, die schwächer wirken als die entsprechenden terpenhaltigen, nicht gefunden.

Auch von anderer Seite sind ähnlich systematische Versuche unternommen worden. So stellte z. B. Reidenbach<sup>1)</sup> fest, daß die Hefegärung unterbleibt durch

Ajowanöl (Thymen)	bei einer Verdünnung von	0,025 %	(1 : 4000)
Thymol	„ „ „ „	0,033 %	(1 : 3000)
Rosenöl	„ „ „ „	0,06 %	(1 : 1600)
Geraniumöl	„ „ „ „	0,06 %	(1 : 1600)
Thymianöl	„ „ „ „	0,09 %	(1 : 1100)
Zimtöl	„ „ „ „	0,1 %	(1 : 1000)
Zitronenöl	„ „ „ „	0,2 %	(1 : 500)

und Calvello empfahl auf Grund seiner Untersuchungen über die bakterientötende Kraft ätherischer Öle<sup>2)</sup> eine Emulsion von 9 % Thymian- und 18 % Geraniumöl als ausgezeichnetes Händedesinfektionsmittel, das die unangenehmen Nebenwirkungen der sonst gebräuchlichen Antiseptika vermischen lassen sollte.

Auch Bokorny hat in einer ausführlichen Experimentaluntersuchung die obigen Daten bestätigt<sup>3)</sup>. Als für Desinfektionszwecke fast gänzlich wertlos haben sich dort erwiesen das Lorbeeröl, Zitronellöl, Rosmarinöl, Wacholderbeeröl, Salbeiöl, Wintergrünöl, Bittermandelöl, Zitronenöl und Bergamottöl, welche insgesamt auch in hohen Konzentrationen Schimmelbildung bzw. Fäulnis nicht verhüten können.


Die erwähnte Literatur ist hier absichtlich so ausführlich unter Angabe exakter Daten besprochen worden, weil vielfach ganz willkürlich mit ätherischen Ölen versetzte Seifen für antiseptische Zwecke angepriesen werden. Wie zu ersehen ist, besitzen nur einige wenige eine wirklich bedeutende Desinfektionskraft, so daß bei der Herstellung antiseptischer Seifen dieser Art für die Auswahl der Öle eine ganz besondere Vorsicht geboten erscheint.

Unter den künstlichen Riechstoffen kommen für die Parfümierung von Feinseifen und somit auch für die Herstellung antiseptisch wirkender Seifen bekanntlich nur wenige in Betracht, da die meisten von ihnen den zersetzenden Kräften des Seifenkörpers auf die Dauer genügenden Widerstand nicht entgegensetzen können und dementsprechend ihren Geruch in diesem verlieren. Diesen Einflüssen gegenüber aber durchaus unempfindlich ist, wie gesagt, besonders das Terpeneol, ein aus dem Terpentinöl dargestellter tertiärer Alkohol der Formel

<sup>1)</sup> Reidenbach: Die Faulbrut oder Bienenpest (1905?)

<sup>2)</sup> Calvello, Pharmazent. Ztg. 47 (1902), S. 759.

<sup>3)</sup> Th. Bokorny: Physiologische Notizen über die ätherischen Öle; pilzfeindliche Wirkung derselben. Pharmazent. Zentralhalle 42, S. 159 ff. [1901].



der bekanntlich fast ausschließlich als Basis für Fliederduft benutzt wird.

Wie Konradi<sup>1)</sup>, Marx<sup>2)</sup> sowie Scholz und Gellarie<sup>3)</sup> nachgewiesen haben, kommt nun gerade dem Terpeneol im Gegensatz zu den sonst in der Parfümerie verwandten künstlichen Riechstoffen (Vanillin, Heliotropin, Cumarin u. a.) eine nicht unbedeutende Desinfektionskraft zu, und zwar erweist es sich als besonders wirkungsvoll in Verbindung mit einer flüssigen Kaliseife, da auch hier durch kombinierte Wirkung eine gegenseitige Steigerung der beiderseitigen Desinfektionswerte veranlaßt wird.

Diese Beobachtungen haben nun die Industrie veranlaßt, Seifenpräparate in den Handel zu bringen, die das Terpeneol in reichem Maße gelöst enthalten. Dieselben sind, gleichgültig, ob sie sogenannte „Löslichkeitsvermittler“ wie Alkohol, Glyzerin u. a. enthalten oder nicht, sämtlich wasserlöslich und vereinigen mit einer reinigenden Wirkung Wohlgeruch und antiseptische Eigenschaften, stellen also gleichzeitig Kosmetika und angenehme Desinfizientien und Desodorantien dar.

So stellt z. B. die Chemische Fabrik „Flörsheim (Dr. H. Nördlinger) das sogenannte Flieder-Äthrol her, das einerseits, wie die Äthrole und Deziäthrole dieser Firma überhaupt, die aus dem Derizinöl gewonnene Derizinseife, andererseits das darin lösliche Terpeneol enthält. Nach dem Urteil der Medizinischen Abteilung des hygienischen Laboratoriums des Königl. Württemb. Medizinalkollegiums stellt das Flieder-Äthrol ein wirklich gutes und angenehmes Desinfektionsmittel“ dar, indem 1 %ige Lösungen Bact. coli bereits in einer Minute abtöten.

Unter dem Namen Sifinon bringt die Firma Franz Fritzsche & Co. in Hamburg ein 30 % Terpeneol enthaltendes Seifenpräparat in den Handel, eine sirupartige Flüssigkeit, die nach dem Verfahren des DRP. 207576 mit Hilfe gewöhnlicher Seife hergestellt wird, mit der man selbst bei einem Gehalt bis zu 50 % Terpeneol in Wasser klarlösliche Produkte erhält.

Selbstverständlich lassen sich diese Seifenpräparate auch mit allen anderen Desinfizientien vereint anwenden, die sonst in Seifen-

<sup>1)</sup> Über die bakterizide Wirkung der Seifen. Arch. f. Hyg., Bd. 44 (1902). S. 101 u. Zentralbl. f. Bakteriöl. Bd. 36, Nr. 1, S. 151 (1904).

<sup>2)</sup> Über die bakterizide Wirkung einiger Riechstoffe. Zentralbl. f. Bakter.-u. Parasitenk. Bd. 33, Nr. 1, S. 74 (1903).

<sup>3)</sup> Über den Desinfektionswert der Seifen mit besonderer Berücksichtigung des Alkaligehaltes und der Zusätze von Riechstoffen. Arch. f. Dermatologie u. Syphilis. Bd. 101, Heft 1 (1910).



lösungen haltbar sind. Als Formäthrole bringt z. B. die obengenannte Chemische Fabrik Flörsheim 25 % Formaldehyd enthaltende Äthrole in den Handel, in gleicher Weise könnten diese Produkte aber auch mit Kresolpräparaten (Lysol usw.), komplexen Quecksilberverbindungen (Afridol) u. a. gemischt zur Anwendung kommen.

Vielfach sind es aber gar nicht die antiseptischen Eigenschaften allein, welche die ätherischen Öle und künstlichen Riechstoffe auch in Verbindung mit Seifen als wertvoll erscheinen lassen. Denn sie können wie fast alle flüchtigen, lipoidlöslichen Stoffe außerdem als „Hautreizmittel“ verwendet werden, d. h. als Mittel, welche die Hautzirkulation bestimmter Körperteile beleben und anreizen. Auch profuse und kritische Schweiß (Nachtschweiß der Phthisiker) werden durch die Anwendung solcher Seifen und vornehmlich durch Gebrauch von Kampferseifen sehr günstig beeinflusst. Als Juckstillmittel wird die Mentholseife besonders empfohlen, da sie eine angenehme lokale Abkühlung bewirkt, und somit den Juckreiz beseitigt.

Auch das namentlich als Geruchsverbesserer viel verwandte Terpeninöl, das Eukalyptusöl, das Rosmarinöl u. a. besitzen hautreizende Eigenschaften. Flüssige oder weiche Seifen, die etwa 5 % dieser Öle enthalten, werden daher angewandt zu reizenden Einreibungen gegen chronischen Rheumatismus, Neuralgien usw., zur Behandlung atonischer Geschwüre, aber auch wie alle hier genannten Seifenpräparate zu aromatischen Bädern und zu kühlenden und erfrischenden Waschungen, etwa bei fieberhaften Prozessen, Insolation usw. Eine Rosmarinölseife ist seinerzeit auch als Parasiticidum von Auspiz bei leichteren Skabiesfällen empfohlen worden, doch hat sie heute wohl allgemein den vorerwähnten, stärker wirksamen Antiscabiosis Platz machen müssen.

Im vorhergehenden ist versucht worden, die heute fabrizierten medikamentösen Seifenpräparate vom wissenschaftlichen Standpunkt aus kritisch zu beleuchten, und zwar in der Absicht, den gewissenhaften Fabrikanten davon abzuhalten, für die Praxis unverwertbare Seifen herzustellen. Denn die Tatsache, daß auch heute noch medikamentöse Seifen fabriziert und gehandelt werden, die ohne jede Überlegung komponiert sind, bringt es mit sich, daß die Ärzteswelt jeder neuen medikamentösen Seife mit einer gewissen Skepsis gegenübertritt, die nur außerordentlich schwer zu überwinden ist. Sieht der Arzt doch fast täglich Schädigungen der Haut und Verschlimmerungen bestehender Affektionen, die unter der — meist allerdings selbständigen — Anwendung schlechter Seifenpräparate seitens des Patienten hervorgerufen sind und die ihn, den Arzt, in seinem Mißtrauen nur verstärken müssen. Da die Seife selbst aber ein äußerst reaktionsfähiger Körper ist, ist es unmöglich, ohne eine genaue Kenntnis seiner chemischen und physiologischen Eigenschaften und ohne Berücksichtigung der zwischen Medikament und Seifenkörper möglichen Wechselbeziehungen überhaupt eine therapeutisch wertvolle medikamentöse Seife herzustellen. Der Fabrikant muß es daher lernen einzusehen, daß er sich ein großes Verdienst erwerben würde, wenn er, zunächst vielleicht zum Nachteil seines eigenen Geldbeutels, auf den großen Umsatz wertloser,

ja selbst schädlicher Präparate verzichten wollte, zugunsten wirklich guter Produkte, die allein imstande sind, das stark gesunkene Ansehen medikamentöser Seifen von neuem zu heben.

Im folgenden sollen daher auch nur einige wenige Vorschriften gegeben werden, die für die Herstellung wirklich empfehlenswerter Seifen in Betracht kommen.

Teerseifen erhalten meist 5 %, seltener auch 10 % Teergehalt. Verfügt man über eine Piliereinrichtung, so stelle man, wie mehrfach betont, alle medikamentösen Seifen nur aus einwandfreier Grundseife auf der Piliermaschine her. Zur Herstellung einer pilierten Teerseife (schwarz) nimmt man 90—95 kg Grundseife und 5—10 kg Koniferen-, Birken- oder Buchenholzteer. Eine pilierte Teerseife von weißer Farbe erhält man aus 95 Teilen Grundseife und 5 Teilen Anthrasol.

Im Gegensatz zu vielen anderen medikamentösen Seifen lassen sich Teerseifen aber auch auf kaltem oder besser noch auf halbwarmem Wege herstellen, doch ist es erforderlich, daß mit größter Vorsicht gearbeitet wird, da ein ganz einwandfreies Fabrikat nicht immer erzielt werden kann. Der Teer wird, wenn man auf halbwarmem Wege arbeitet, in das auf etwa 70° C erwärmte Kokosöl eingerührt, bevor man die zur Verseifung notwendige Lauge hinzugibt.

Ein Ansatz zur Herstellung einer kaltgerührten Teerseife besteht aus

31,5 kg Kokosöl,  
16,5 „ Natronlauge von 37° Bé,  
2,5 „ Koniferen-, Birken- oder Buchenholzteer.

Hat man Abschnitte mit zu verwenden, die man auf der Piliermaschine nicht mit verarbeiten kann, so stellt man die Teerseife stets auf halbwarmem Wege her. In diesem Falle gibt man die Abschnitte möglichst feinzerkleinert in das geschmolzene und filtrierte Kokosöl und läßt sie darin langsam, bei mäßigem Feuer zergehen. Dann rührt man den Teer unter und bei 70° C die Lauge. Der Verband tritt sehr schnell ein, so daß die Seife leicht übersteigt, wenn man kein genügend großes Rührgefäß verwendet hat.

Thymolseifen enthalten meist 5 % Thymol, das vor der Verwendung im Mörser zu einem möglichst feinen Pulver zerrieben oder zweckmäßigerweise mit der gleichen Menge Rizinusalkaliseife oder Türkischrotöl zusammengeschmolzen in flüssiger Form der Grundseife auf der Piliermaschine beigemischt wird.

In gleicher Weise lassen sich auch andere hochwertige Desinfektionskörper aus der Karbolsäuregruppe, beispielsweise das Chlor-m-Kresol verwenden.

Schwefelseifen enthalten meist 10 % präzipitierten Schwefel. Ein Ansatz für Schwefelseife auf kaltem Wege ist:

16,6 kg Kokosöl,  
2,0 „ Schwefelblume,  
8,0 „ Natronlauge von 38° Bé,  
1,0 „ Wasser.

Dem filtrierten Kokosöl wird die Schwefelblume unter lebhaftem Rühren eingestreut und darauf die Lauge untergerührt. Wenn die

Masse nach etwa 2—3 Stunden bindet und dick aufliegt, gibt man schließlich das Wasser hinzu. In der gut zugedeckten Form läßt man alsdann Selbsterhitzung eintreten.

Pilierte Schwefelseife erhält man aus 90 Teilen Grundseife und 10 Teilen Schwefelblume in der mehrfach geschilderten Weise.

Teerschwefelseifen enthalten meist 5% Teer und 5% präzipitierten Schwefel und können nach folgendem Ansatz auf halbwarmem Wege hergestellt werden:

14,3 kg Kokosöl,  
1,2 „ Schwefelblume,  
1,2 „ Teer (siehe Teerseifen),  
7,5 „ Natronlauge von 38° Bé.

In das erwärmte und filtrierte Kokosöl gibt man die eventuell vorhandenen und feinzerkleinerten Abschnitte und, wenn diese bei schwachem Feuer langsam zergangen sind, den erforderlichen Teer. Dann erhitzt man bis auf etwa 80° C, nimmt vom Feuer fort, streut die Schwefelblume in die Masse ein und gibt schließlich die Lauge hinzu. Der Verband tritt schnell ein, so daß die Seife leicht übersteigt. Pilierte Schwefelteerseife erhält man aus 90 Teilen Grundseife, 5 Teilen Teer und 5 Teilen Schwefelblume.

Ichthyolseifen werden sowohl mit 5, wie mit 10 Teilen Ichthyol hergestellt, das meist mit wenig Vaselineöl angerieben und so der Grundseife auf der Piliemaschine einverleibt wird.

## Sand- und Bimssteinseifen.

Sand- und Bimssteinseifen bilden namentlich für Fabrikarbeiter, Schlosser u. dgl. ein gutes Reinigungsmittel und werden daher von vielen Fabriken in größerem Umfange hergestellt. Ihre Fabrikation ist äußerst einfach und erfolgt meist durch Verseifung auf kaltem Wege und nur ausnahmsweise auch aus Grundseife. In letzterem Falle mischt man der Seifenmasse an Stelle von Sand oder Bimssteinpulver vielfach auch Marmorstaub oder Neuburger Kieselkreide bei, welche sich vornehmlich in ihrer scharfen Qualität ganz vorzüglich für die hier in Betracht kommenden Zwecke verwenden läßt. Die Verarbeitung bleibt jedoch stets dieselbe, gleichgültig ob Bimsstein, Sand, Kieselkreide oder Marmorstaub in Anwendung kommen. Ein Ansatz für eine Bimssteinseife auf kaltem Wege ist der folgende:

- 10 kg Kokosöl und Kernöl, 37–38° C warm, werden mit
- 6 „ feinst gepulvertem Bimsstein derart vermischt, daß das Ganze nachträglich etwa 30° C warm ist. Hierzu kommen
- 7 „ Ätznatronlauge von 36° Bé und
- 2 „ Wasserglas von 38° Bé,

und zwar in der Weise, daß man zunächst nur etwa 6 kg Lauge zusetzt und den Rest derselben mit dem Wasserglas gemischt schließlich dazukrückt. Die Seife ist stets so dick, daß sofort geformt werden kann. Sie wird fest gedeckt und der Deckel beschwert.

Eine bessere Qualität gibt der folgende Ansatz:

- 10 kg Ceylon-Kokosöl,
- 6,5 „ feinst gepulverter Bimsstein, Sand oder Kieselkreide,
- 6,5 „ Ätznatronlauge von 36° Bé,
- 1 „ Wasserglas von 38° Bé,
- Parfüm: 30 g Lavendelöl,
- 20 „ Rosmarinöl,
- 5 „ Pfefferminzöl,
- 5 „ Kümmelöl.

Die Seife wird gleichfalls in der oben beschriebenen Weise hergestellt; nur wird man gut tun, das Parfüm gleich zu dem Fett zu mischen und letzteres auch mit wenig blauem Ultramarin zu färben, wonach die Seife den beliebten blaugrauen Grund erhält.

Sobald die Bimssteinseifen erkaltet sind, werden sie in länglich viereckige Stücke geschnitten, die nicht viel nachtrocknen und nach einigen Tagen fest zusammengepackt werden. Gebräuchlich ist es, die Seifenstücke in Papier einzuschlagen, doch packe man nie mehr Stücke ein, als nötig ist. — Erkaltete Blöcke schneiden sich rau und vermehren die ohnehin vielen Abschnitte bei dieser Seife.

Die Verwendung dieser Abschnitte bietet gewisse Schwierigkeiten, da sie lediglich auf eine Leimseife aufgearbeitet werden können. Hat man z. B. 24 kg Abschnitte gesammelt, so entspricht dies einem Gehalt von etwa 10 kg Kokosöl. Um daraus aber eine Leimseife zu machen, die so dickflüssig ist, daß sie auch auf 50–60° C erkaltet das Bimssteinpulver trägt, müssen noch 10 kg Talg mitverseift werden. Ein solcher Ansatz lautet dann:

24 kg Abschnitte,  
 10 „ Talg,  
 15 „ grobes Bimssteinpulver, Sand- oder Kieselkreide,  
 8 „ Ätznatronlauge von 36° Bé,  
 10 „ Pottaschelösung von 30° Bé,  
 20 „ Salzwasser von 20° Bé.

Man gibt die 24 kg Abschnitte in den Kessel, dazu das Salzwasser und die Pottaschelösung. Sind die Abschnitte geschmolzen, so wird der Talg zugesetzt; ist dieser durchgekrückt, so folgt die Ätznatronlauge und schließlich der Bimsstein. Die fertige Seife wird sehr heiß in eine eiserne Form geschöpft und fest gedeckt; nach einer Stunde ist dann der Schaum vergangen. Nunmehr wird aufgedeckt und solange durchgekrückt, bis der Bimsstein nicht mehr zu Boden geht.

Seifensand, auch Scheuerputzpulver genannt, ist meist eine innige Mischung von etwa 80 Teilen fein geschlemmtem Quarzsand, etwa 4 Teilen Kieselkreide und etwa 16 Teilen gemahlener Kristallsoda. An Stelle von Kristallsoda verwendet man aber zweckmäßig ein gut schäumendes, sodahaltiges Seifenpulver, das der Soda in dem vorliegenden Falle weit überlegen ist.

## Fleckseifen.

**Gallseifen.** Die frische Ochsen-galle wird vielfach im Haushalt zum Entfernen von Flecken aus empfindlich gefärbten Stoffen benutzt, indem man dieselben in Wasser einweicht, das mit der Galle vermischt ist, nach einigen Stunden ruhigen Stehens durchwäscht und schließlich in reinem, kalten Wasser nachspült. Die hierbei erzielte Wirkung ist auf die Fähigkeit der Galle zurückzuführen, sich mit flüssigen Fetten zu mischen, sie zu emulgieren, und zwar verdankt sie diese Fähigkeit der Anwesenheit gallensaurer Alkalien, die in ihren Eigenschaften den Seifen sehr nahe stehen. Handelt es sich um die Entfernung von Fettflecken, so scheint ihre Anwendung nach Ubbelohde und Goldschmidt<sup>1)</sup> auch durchaus rationell. Sie war zu einer Zeit, als Seife nicht überall zu haben war, vielleicht das einzige verwendbare Mittel, das zudem vor der Seife noch den unbestrittenen Vorzug hatte, kein freies Alkali zu enthalten und weder die Stoffe selbst, noch die Farbe der Stoffe anzugreifen. Da jedoch 100 Teile Galle nicht ganz 10 Teile fester Substanzen enthalten, in denen wiederum nur 0,2 Teile gallensaurer Alkalien enthalten sind, so folgt hieraus, daß Seife eine um vieles stärkere Wirkung hat als Galle, deren einzigen Vorzug, nämlich neutral zu sein, die Seife auch besitzen kann, wenn sie bei Berücksichtigung dieser Forderung sachgemäß hergestellt ist. Die Galle hat aber die unangenehme Eigenschaft, daß sie wenig haltbar ist und sehr bald in Fäulnis übergeht. Es lag deshalb nahe, sie in Verbindung mit Seife zu verwenden, die ihre Fäulnis verhindert und die reinigenden und schmutzlösenden Eigenschaften beider Substanzen zur Entfernung von Flecken und zur Auf-

<sup>1)</sup> Handbuch der Chemie und Technologie der Öle und Fette, Bd. 3, S. 932.

frischung der Farben bei seidenen und wollenen Stoffen auf diese Weise gleichzeitig nutzbar zu machen. Für die Fabrikation verwendet man zweckmäßigerweise eine völlig neutrale oder schwach mit Rizinussäure angesäuerte Kernseife, die fertig gesotten, in kleinen Partien mit der zuvor etwas angewärmten Galle vermischt wird. Will man den Geruch der Galle durch Parfüm verdecken, so eignen sich dazu am besten Rosmarinöl und Spiköl.

Sicherer noch arbeitet man, wenn man die Galle in einen kleinen, im Wasserbade hängenden Rührkessel bringt, sie anwärmt, dann den Seifenkern dazu gibt und schließlich alles zusammen gut verkrückt und hierauf in die Form gießt. Auf 100 kg Kern genügen 8 kg Galle. Ein Ansatz ist z. B.:

50 kg Kernseife,  
4 „ Ochsengalle,  
Parfüm: 100 g Rosmarinöl,  
50 „ Spiköl.

Zu beachten ist bei dieser Seife, daß sie mehr getrocknet werden muß, als eine Kokosseife auf kaltem Wege, da sie sich feuchter und weicher anfühlt als letztere.

Aus gepulverter Kernseife erhält man nach folgender Vorschrift eine gute Gallseife: 1 kg frische Ochsengalle wird unter stetem Rühren bis auf 200 g eingedampft, und der Rückstand alsdann mit 50 g gepulvertem Borax, 200 g gepulvertem Zucker, 400 g gepulverter Kernseife und 40 g venetianischem Terpentin vermischt.

Eine flüssige Gallseife erhält man, indem man von der nach voriger Vorschrift hergestellten festen Gallseife 100 g mit 400 g frischer Galle, 200 g Glyzerin, 10 g Ammoniak und 40 Tropfen Terpentinöl vermischt.

Die wenigsten der im Handel vorkommenden Gallseifen haben gute Kernseife zur Grundlage; meistens bilden sie auf kaltem oder halbwarmem Wege hergestellte Kokosseifen, die jedoch meist nicht neutral und daher nicht so empfehlenswert sind wie die vorbesprochenen Fabrikate.

Ein Ansatz für eine solche Seife ist:

20 kg Kokosöl, Cochin,  
10 „ Natronlauge von 38° Bé,  
4 „ eingedampfte Ochsengalle.

Zur Herstellung von 4 kg eingedampfter Ochsengalle sind 25 kg frische Ochsengalle erforderlich. Nach dem Eindampfen wird durch ein leinenes Tuch filtriert und zu dem Filtrat 1 kg Glyzerin hinzugegeben.

Das Kokosöl verseift man in gewöhnlicher Weise durch Einrühren der Lauge. Sobald eine gute Verbindung hergestellt ist, setzt man die nach der obigen Vorschrift präparierte Ochsengalle hinzu und rührt so lange, bis die Seife anfängt dick zu werden. Dann bringt man sie in die Form und deckt letztere gut zu.

Eine weitere Vorschrift lautet:



22 kg Kokosöl, Ceylon, auf 30° C erwärmt,  
 750 g ungebleichtes Palmöl,  
 11 kg Natronlauge von 38° Bé,  
 1 „ Kalilauge von 25° Bé,  
 5 „ Ochsen-galle,  
 50 g Brillantgrün, in Öl angerieben,  
 100 „ Lavendelöl,  
 100 „ Rosmarinöl.

Die grüne Farbe hat den Zweck, das schmutzige Grün, das die Galle der Seife erteilt, zu verdecken, und wird, in Öl angerieben, dem geschmolzenen Fett im Rührkessel vor Zugabe der Lauge eingerührt. Die Galle wird vor ihrem Gebrauch wieder ungefähr auf die Hälfte ihres Gewichtes eingedampft, da sonst der große Wassergehalt die Seife weich und schmierig machen würde, und die so eingedickte Galle der Seife eingerührt, sobald sie anzuziehen beginnt.

Nach einer anderen Vorschrift werden 10 kg Kokosöl, 4 kg Talg und 2,5 kg Terpentin zusammen auf 40—45° C erwärmt. Dann werden 7 kg Natronlauge von 38° Bé, welcher man 2 kg Ochsen-galle beige-mischt hatte, mit dem Fette zusammengerührt. Sobald die Seife auf-legt, wird geformt. Die Form wird leicht bedeckt.

Will man der Seife eine schönere grüne Farbe erteilen, so färbt man mit etwas Ultramarin-grün, das dem warmen Öl eingerührt wird.

Viele der im Handel unter der Bezeichnung Gallseifen erscheinenden Fabrikate enthalten jedoch keine Spur von Galle; es sind gefärbte und verschieden parfümierte Kokosseifen. Solche Seifen erfüllen natürlich ihren Zweck nicht, können vielmehr bei empfindlichen Farben recht nachteilig wirken, weshalb ihre Herstellung besser unterbleibt.

Daß man aber so häufig „Gallseife“ ohne Galle im Handel findet, dürfte seinen Grund darin haben, daß die gallefreien, grün gefärbten Kokosseifen ein viel schöneres Aussehen haben als die gallehaltigen, sodann aber auch darin, daß die Galle sich nicht ganz leicht der Seife einrührt, und daß einige Übung dazu erforderlich ist. Wenn behauptet wird, daß sich die Galle leichter mit der Seife mischen lasse, wenn sie mit Essigäther vorbehandelt sei, so ist dies nicht zutreffend. Die Präparation erfolgt vielfach, um die Galle vor allzu schneller Fäulnis zu schützen. Sie wird ausgeführt, indem man die Galle aufkocht und der bis auf etwa 80° C abgekühlten Masse auf je 10 kg 0,5 kg Essigäther einkrückt. Der beim Stehen auf der Oberfläche abgeschiedene Schmutz wird abgeschöpft und die Galle vom entstandenen Bodensatz abgegossen.

**Pilierte Gallseifen.** Es wurde früher der Versuch gemacht, pilierte Gallseifen mit einem größeren Gehalt an Galle in der Weise herzustellen, daß man frische Rindergalle durch Verdampfen eindickte und dann getrockneter Grundseife in größeren Mengen zusetzte. Alsdann wurde die Mischung auf der Piliermaschine so lange verarbeitet, bis die Seife nach längerem Durchpassieren der Walzen trocken genug und preßfähig war. Der Erfolg zeigte, daß auf solche Weise ein wirklich gutes Produkt erzielt werden konnte, welches sich auch nach seinem Erscheinen alsbald einer großen Beliebtheit und regen Nachfrage erfreute.

Die verwendete Grundseife muß natürlich völlig neutral oder schwach sauer sein, darf aber auch aus geringeren Fetten gesotten werden. Die Galle wird in offenen, mit indirekter Heizung versehenen Kesseln oder besser in Vakuumapparaten eingedickt, bis von der anfangs stark schäumenden Masse nur noch etwa der sechste Teil vorhanden ist. Die Galle ist dann soweit konzentriert, daß sie eine wie Sirup dicke Flüssigkeit darstellt.

Man wiegt nun von der fertig gesottenen, noch heißflüssigen Grundseife eine bestimmte Menge in eine kleinere Form und krückt der Seife auf je 100 kg etwa 10% der eingedickten Galle unter. Das Krücken setzt man so lange fort, bis alles innig gemischt ist und auch ein Absetzen der Galle nicht mehr stattfinden kann. Die erkaltete Seife verarbeitet man alsdann wie jede andere Grundseife zu Spänen und trocknet letztere so weit wie erforderlich. Auf der Piliemaschine färbt man wenig mit Ultramarin grün.

**Fleckseifen ohne Galle.** Außer den Gallseifen kommen noch mehrere andere Fleckseifen im Handel vor. Es sind meist Seifen mit Zusätzen von Terpentinöl und ähnlichen Lösungsmitteln<sup>1)</sup>, Borax und Tonerde. Daß die Tonerde die Eigenschaft hat, Fett anzuziehen, ist bekannt; daß sie diese Eigenschaft aber auch in nennenswertem Maße zeigt, wenn sie in Seife verteilt ist, ist nicht wahrscheinlich.

Eine Vorschrift zu einer Fleckseife auf kaltem Wege mit Zusatz von Terpentinöl und Tonerde ist die folgende:

30 kg Kokosöl, Ceylon,  
15 „ Natronlauge von 38° Bé,  
5 „ Pottaschelösung von 20° Bé,  
26 „ Tonerde, fein gepulvert,  
800 g gereinigtes Terpentinöl,  
200 „ Brillantgrün.

Die Tonerde wird fein gesiebt und in den Rührkessel gebracht. Dann wird das geschmolzene Kokosöl und das zuvor in Öl angeriebene Brillantgrün eingerührt. Hierauf gibt man die Lauge, die mit der Pottaschelösung gemischt ist, in ziemlich starkem Strahl in die grüne Masse. Die Seife zieht nach Zugabe der Lauge gewöhnlich schnell an, weshalb gut gerührt werden muß.

Auch von weißen, grünen und blauen Kokosseifenabfällen läßt sich eine solche Fleckseife vorteilhaft herstellen; nur dürfen diese Abschnitte nicht von Seifen herrühren, die mit Wasserglas und Kochsalz gefüllt sind. Das Verfahren ist das folgende:

Man bringt die fein gehobelten Kokosseifenabschnitte in einen Doppelkessel oder in einen Kessel im Wasserbad, feuchtet sie mit Chlorkaliumlösung von 25° Bé (auf 50 kg Seife etwa 6 kg Chlorkaliumlösung) gleichmäßig an und erwärmt, bis sich die Seife gelöst hat. Dann arbeitet man sie vorsichtig durch, ohne Schaum zu erzeugen, und vermindert nach und nach die Heizung, bis die Masse wie ein schöner Seifenleim im Kessel liegt. Diesen Seifenleim gibt man durch ein Sieb, um etwa noch vorhandene, ungeschmolzene Seifenteilchen zu entfernen,

<sup>1)</sup> S. S. 376 ff.

und bringt ihn dann rasch wieder in den Kessel zurück. Nun gibt man zunächst den in Chlorkaliumlösung fein angeriebenen Farbstoff, hierauf die fein gesiebte Tonerde und zuletzt das Terpentinöl zur Seife, rührt alles zu einer gleichmäßigen Masse gut durch und formt.

Eine andere Fleckseife mit Zusatz von Terpentinöl gibt die folgende Vorschrift:

750 g Seife,  
150 „ Pottasche,  
100 „ Terpentinöl.

Die Pottasche wird zuerst in möglichst wenig Wasser gelöst, mit dieser Lösung die zerkleinerte Seife geschmolzen und zuletzt das Terpentinöl eingerührt.

Eine Vorschrift für eine Fleckseife mit Borax gibt Eugen Dieterich<sup>1)</sup>: 1 kg fein gepulverter Borax wird mit 7 kg fein gepulverter Kernseife gemischt. Diese Mischung wird mit 2 kg reiner Kaliseife, wenn nötig unter Erwärmen, zu einer plastischen Masse angestoßen und in Stücke geformt.

Eine Vorschrift für Fleckkugeln gibt Hager:

10 g Eigelb,  
15 „ Terpentinöl,  
30 „ Seife,  
100 „ Spiritus von 80 %.

Die Seife wird zuerst in Spiritus gelöst, dann werden Eigelb und Terpentinöl eingerührt. Nachdem dies geschehen, wird noch soviel fein gepulverter Bolus hinzugemengt, daß eine krügbare Masse entsteht. Aus dieser werden Kugeln geformt, welche oberflächlich abgetrocknet werden.

---

## Metallputzseifen.

Die Metallputzseifen, die in früheren Jahren einen guten Handelsartikel darstellten, sind neuerdings vollständig durch die flüssigen Metallputzmittel verdrängt worden. Gehalten haben sich lediglich die Silberputzseifen, für deren Herstellung im nachstenden einige erprobte Vorschriften gegeben werden sollen.

20 kg Kokosöl oder Kernöl, 5 kg Talg und 12,5 kg Ätznatronlauge von 40° Bé werden zusammengerührt. Sobald Verband entstanden ist, werden 10 kg Kristallsoda und 15 kg Salzwasser von 20° Bé, welche zuvor auf 50° C erwärmt wurden, zugekrückt. Es entsteht eine leimartige Seife, welcher 3 kg Bleiweißpulver, 8 kg Tripel und 1 kg Englischrot eingerührt werden. Gegebenenfalls muß das Ganze unter erneutem Erwärmen so lange gekrückt werden, bis die Zusätze nicht mehr absetzen.

Man kann den Ansatz auch in der Weise behandeln, daß man Bleiweiß, Tripel und Englischrot in das geschmolzene Fett einrührt. Dies wird dann 37—38° C warm mit der Lauge zusammengerührt und schließ-

---

<sup>1)</sup> Neues pharmazeutisches Manual, Berlin 1909, S. 207.

lich die Lösung von Salz und Kristallsoda hinzugegeben. Bleibt die Seife zusammen, so wird sie in niedrigen Kasten geformt und nicht bedeckt.

Eine weitere Vorschrift lautet:

20 kg Kokosöl,  
10 „ Ätznatronlauge von 38° Bé,  
10 „ feinste, getrocknete Schlemmkreide,  
2 „ Talk.

Die Schlemmkreide und der Talk werden mit einem Teil des geschmolzenen Kokosöles zu einem gleichmäßigen Brei verrührt. Ist dies erreicht, so wird der Rest des Öles zugegeben und hierauf die Lauge eingerührt; liegt die Seife auf, so wird sie geformt. Es tritt nun starke Selbsterhitzung ein, welche die Seife fast auseinanderreißt. Diese wird deshalb, sobald die Hitze nachgelassen hat, mit einem passenden Brett bedeckt und durch Gewichte beschwert.

Eine pilierte Silberputzseife wird nach der folgenden Vorschrift hergestellt:

25 kg gute, weiße Grundseife,  
25 „ feinste, geschlemmte Kreide,  
2,5 „ weißes, kalkfreies Glyzerin,  
100 g Lavendelöl,  
100 „ französisches Geraniumöl.

Die zur Verwendung kommende Grundseife muß einen ziemlichen Grad von Feuchtigkeit haben, da die trockene Kreide große Wassermengen aufnimmt; ist die Seife zu trocken, so muß sie entsprechend angefeuchtet werden, um die Vereinigung mit der Kreide überhaupt zu ermöglichen. Die Grundseife läßt man einmal die Walzen der Piliermaschine passieren, mischt dann Kreide, Glyzerin und Parfüm recht innig darunter und bringt das Ganze nach und nach nochmals in die Piliermaschine, indem man immer nur kleine Portionen davon auf die Walzen gibt. Diese Vorsicht ist nötig, weil die Seifenmasse durch die Zugabe der Kreide sehr kurz und dicht wird, so daß man durch die Zugabe von Glyzerin die Masse geschmeidiger gestalten muß. Bei Herstellung von pilierten Silberseifen hat man überhaupt die größte Aufmerksamkeit auf die Maschinen zu richten. Sie müssen in allen Teilen gut geschmiert sein und einen normalen Lauf haben. Bemerkt man, daß trotz aller Vorsicht der Piliermaschine die Arbeit schwer wird, so hilft man am besten dadurch nach, daß man die Walzen, wie oben angegeben, mit verdünntem Glyzerin anfeuchtet. Die gleiche Vorsicht ist nötig, wenn die Seife aus der Strangpresse getrieben wird. Hier soll das Kammrad, welches die Schraube (Schnecke) in Bewegung setzt, fast bis zur Achse in Öl stehen. Werden diese Winke beherzigt, so können die Maschinen auch unter den hier vorliegenden, schwierigen Verhältnissen kaum Schaden leiden.

Die auf die oben beschriebene Weise hergestellte Silberputzseife hat, in elegante Formen gepreßt, ein sehr gefälliges Äußere und entspricht ihrem Zweck vollkommen.

## Die Kalkulation der Seifenfabrikation<sup>1)</sup>.

Neben der vollen Beherrschung aller rein technischen Aufgaben ist für die praktische Durchführung eines jeden Gewerbes das Verständnis für eine Kalkulation erforderlich, die allen in Betracht kommenden Faktoren entsprechende Rechnung trägt. Denn für die Erzielung eines Gewinnes ist der Verkaufspreis eines Produktes nicht nur zu den reinen Gestehungskosten in Proportion zu bringen, auch die sogenannten Handlungsunkosten einschließlich aller Verkaufs- und Frachtspesen, Versicherungsprämien, Bankzinsen, Steuern u. dgl. müssen genügend in Betracht gezogen werden, wenn man für später unerwartete Mißerfolge ausschließen will. Im folgenden sollen daher die für eine Kalkulation der Seifenfabrikation in Betracht kommenden Gesichtspunkte einer kurzen Allgemeinbesprechung unterzogen werden, wobei jedoch von vornherein betont sein mag, daß die gegebenen Richtlinien nur andeutungsweise die in jedem Einzelbetrieb vorhandenen besonderen Verhältnisse erfassen können.

Bei einer sachgemäß aufgestellten Kalkulation sind vornehmlich drei Faktoren zu beachten: Die Materialkosten, die Fabrikationsspesen einschließlich der Verzinsung und Abschreibung des Anlagekapitals und schließlich die beim Verkauf entstehenden Handlungsunkosten.

Die Materialkosten werden am besten durch Bestimmung der Ausbeute ermittelt, die man unter Berücksichtigung der für den gesamten Herstellungsprozeß benötigten Chemikalien u. dgl. aus einem vorbestimmten Fettquantum erhält. Zu diesem Zwecke wird, falls eine regelmäßige chemische Betriebskontrolle an sich nicht besteht, das insgesamt benötigte Material auf das genaueste in einen kleineren Siedekessel eingewogen und das Gewicht des Fertigfabrikates ebenfalls genauestens bestimmt. Man erhält so eine Reihe von Daten, die man wenigstens annäherungsweise als Grundlage für die erforderliche Kalkulation benutzen kann, obwohl man sich darüber klar sein muß, daß die bei solchen Kalkulationssuden vorliegenden Arbeitsbedingungen in der Regel nicht die gleichen sind als beim Arbeiten in größerem Maßstabe.

Dieser relativ unsicheren Ausbeutebestimmung ist daher auch stets die Berechnung der Ausbeute an Hand einer chemischen Analyse vorzuziehen, die ohne weiteres Aufschluß über den Fettsäuregehalt und die vorhandenen Mengen der übrigen Seifenbestandteile (Alkali, Salze

---

<sup>1)</sup> Vgl. Dr. O. Sachs, Kalkulationen im Seifenbetrieb. Seifensiederzeitung 1908, S. 329 ff.

u. dgl.) gibt. Werden ausschließlich Neutralfette mit Ätzalkalien versotten, so lassen sich aus den analytisch gefundenen Alkaliwerten ohne weiteres die verbrauchten Laugenmengen errechnen, werden aber Fettsäuren durch Karbonatverseifung verarbeitet, so ist es notwendig, die Säure- und Verseifungszahl des Fettansatzes zu kennen, um den Verbrauch an Ätzalkalien und Karbonaten getrennt zu ermitteln. Die Multiplikation der Säurezahl des Ansatzes mit 0,09446 ergibt nämlich den Verbrauch an Ammoniaksoda in Prozenten des Ansatzgewichtes, während die Multiplikation der Esterzahl des Ansatzes mit 0,07133 in gleicher Weise den Verbrauch an Ätznatron erkennen läßt. Da jedoch beim Ausstechen der Unterlauge das unverbrauchte Karbonat niemals vollständig zurückgewonnen wird, so ist es gut, für die Zwecke der Kalkulation den analytisch ermittelten Alkaligehalt um 0,2—0,3 Gewichtsprozent der erhaltenen Unterlauge höher anzunehmen. Der Salzverbrauch wird am besten durch Messung und Analyse der gewonnenen Unterlauge ermittelt.

Die analytisch gefundene Fettsäuremenge eines Seifensudes stimmt nun aber in der Praxis niemals mit dem Gewicht des angewandten Fettsäureansatzes überein, da Saponifikatfettsäuren beispielsweise noch Neutralfett, Abfallfett, Nachschlagöle u. dgl. unverseifbare Verunreinigungen enthalten, die bei der Berechnung des Ansatzverhältnisses eine genaue Berücksichtigung erfordern. Es ist daher notwendig, zwecks Bestimmung der Seifenausbeute auch den seifebildenden Fettsäuregehalt der zur Verarbeitung kommenden Rohfette zu ermitteln und die Ausbeute selbst dann nach der Gleichung:

$$\text{Seifenausbeute} = \frac{\text{ausnutzbare Fettsäuren des Ansatzes in Proz.} \times 100}{\text{Fettsäurehydratgehalt der Seife in Proz.}}$$

zu bestimmen.

Würde also beispielsweise der Fettsäuregehalt einer Seife zu 62,75 % ermittelt werden, so würde die Ausbeute 149,0 betragen, wenn der Ansatz 93,5 % ausnutzbare Fettsäuren enthalten würde, und 151,4, wenn 96 % verseifbare Fettsäuren vorhanden wären<sup>1)</sup>. Selbstverständlich darf bei dieser Art der Ausbeutebestimmung aber nicht übersehen werden, daß sich die frisch aus dem Kessel ermittelte Ausbeute durch Eintrocknen, insonderheit auf dem Lager, noch um einen experimentell zu ermittelnden Betrag verringert, und daß es daher zweckmäßig ist, die Bestimmung derselben an der verkaufsfertigen Ware nochmals nachzuprüfen, um Fehlschlüsse irgendwelcher Art nach Möglichkeit auszuschließen.

Bei Berechnung der Materialkosten darf dann selbstverständlicherweise nicht außer acht gelassen werden, daß einerseits die Rohmaterialien verzollt, franko Fabrik oder Bahnhof des Fabrikortes zu kalkulieren sind, daß Taraverluste (Palmöl oft 3—4 %!); Leckage- und Bleichverluste berücksichtigt werden müssen, andererseits aber der Wert der Transportgefäße von der Einstandskalkulation abzusetzen ist.

<sup>1)</sup> Vgl. Seifensiederztg. 1906, S. 5 und 621. — 1909, S. 890.



Die Fabrikationsspesen umfassen in erster Linie die Arbeitslöhne, die Kosten der Feuerung und die Erzeugung von Dampf, Licht und Kraft, die Reparatur- und Unterhaltungskosten des Fabrikbetriebes, sowie die Verzinsung und Abschreibung des Anlagekapitals. Bei Herstellung verschiedenartiger Fabrikate ist natürlich eine sachgemäße Verteilung dieser Einzelkosten auf die verschiedenen Fabrikationszweige außerordentlich schwer, und in der Regel verfährt man daher in der Weise, daß man den ganz allgemein auf 100 kg Fabrikat entfallenden Anteil der jährlichen Gesamtkosten ermittelt und eine entsprechende Belastung vornimmt, trotzdem naturgemäß die Arbeitskosten bei der Herstellung von beispielsweise Kernseifen erheblich höher sind als bei der Fabrikation von Schmierseifen, die direkt vom Kessel in die Versandgefäße abgefüllt werden können. Die Herstellung verschiedenartiger Formate und Gewichte bringt es ferner bei der Fabrikation von Kernseifen mit sich, daß selbst hier der Unkostensatz für das Einheitsgewicht großen Schwankungen unterworfen ist. Es wird daher immer zu empfehlen sein, die bei der Herstellung von ständig fabrizierten Sonderfabrikaten entstehenden Unkosten, vornehmlich also die aufgewandten Arbeitsstunden, den Kraft- und Kohleverbrauch an sich zu ermitteln, indem man gegebenenfalls auch hier wieder kleinere Kalkulationssude als experimentelle Unterlage benutzt. Allerdings steigt der Kohleverbrauch nicht proportional mit der Größe des Sudes, da mit dem Anwachsen der Produktion der prozentuale Brennstoffbedarf nicht unerheblich abnimmt. Größere Betriebe mit Fettspaltung und Glyzerineindampfungsanlage benötigen in der Regel ungefähr 25—35 % der fabrizierten Seifenmenge an Kohle, einschließlich aller auch für Licht- und Krafterzeugung benötigten Mengen<sup>1)</sup>.

Zu den Fabrikationsspesen gehören ferner noch die Verpackungskosten, d. h. also die für Kisten, Gebinde, Seifenpulverbeutel, Säcke, Packpapier, Bindfaden u. dgl. aufgewandten Ausgaben, sowie die Packlöhne und, falls mit Packmaschinen gearbeitet wird, auch die durch deren Betrieb, Abscheibung und Verzinsung entstehenden Unkosten.

Die Handlungskosten schließlich, d. h. also die Verkaufsspesen (Unterhaltung von Agenten und Reisenden), die Frachtspesen, sowie die unter den Begriff der Generalia fallenden Versicherungsprämien, Steuern, insbesondere Umsatzsteuer, Bankzinsen u. dgl. bilden, wie gesagt, den dritten Hauptfaktor in der Kalkulationsrechnung. Soweit die Betriebs- und Unterhaltungskosten etwaiger Gleisanlagen, die Gespannkosten usw. nicht schon in die Estandskosten des Rohmaterials einkalkuliert werden, sind sie neben den eigentlichen Frachten hier als Frachtspesen zu berücksichtigen. Des weiteren sind die der Kundschaft bewilligten Zahlungsbedingungen, Diskonte, Rabatte und häufig auch Zielüberschreitungen nicht außer acht zu lassen, und schließlich darf auch das Reklamekonto nicht übersehen werden, das in vielen Betrieben häufig den wesentlichsten Teil der Handlungskosten ausmacht.

---

<sup>1)</sup> Vgl. Seifensiederztg. 1911, S. 424.

Vielfach ist es nun üblich, die Fabrikationsspesen und Handlungsunkosten durch einen mehr oder weniger erfahrungsgemäß festgestellten prozentuellen Aufschlag in die Kalkulation einzubeziehen. So wurde beispielsweise bei einem für Kernöl zugrunde gelegten Preise von 73 Mk. für Fabrikationsspesen 6%, für Handlungsunkosten 17% des Einstandspreises in Vorschlag gebracht<sup>1)</sup>. Eine solche Methode ist jedoch an sich wenig empfehlenswert, weil sie von dem Steigen und Fallen der Rohmaterialpreise nicht unabhängig ist und auch den Schwankungen nicht genügend Rechnung trägt, die durch die Größe der Einzelunternehmungen bedingt werden. Eine möglichst genaue Feststellung der wirklich erforderlichen Spesenzuschläge in der oben genannten Weise ist daher solchen mehr oder weniger spekulativen Maßnahmen unbedingt vorzuziehen.

---

<sup>1)</sup> Seifensiederztg. 1907, S. 1105.

## Analytische Untersuchung der Seifen und Waschmittel.

Neben einer Untersuchung der zur Verseifung kommenden Fette und Öle, deren Grundlagen bereits an anderer Stelle dieses Buches behandelt sind<sup>1)</sup>, ist einerseits für die Zwecke der Betriebskontrolle, andererseits aber auch aus rein kaufmännischen Erwägungen heraus eine analytische Untersuchung der erzeugten Fertigfabrikate durchaus notwendig. Im folgenden sollen daher die wichtigsten Methoden der Seifenanalyse eingehender behandelt werden, und zwar wiederum in enger Anlehnung an die schon mehrfach genannten, vom Verbands der Seifenfabrikanten Deutschlands herausgegebenen Einheitsmethoden zur Untersuchung von Fetten, Ölen, Seifen und Glyzerinen<sup>2)</sup>, die zum ersten Male die Möglichkeit für eine einheitliche Behandlung der Seifenanalyse bieten.

**Probenahme.** Zur Probenahme aus harten Stückseifen wird das zur Untersuchung kommende Stück durch einen Längs- und einen Querschnitt in vier gleiche Teile geteilt, von denen an der Schnittfläche dünne Lamellen abgetrennt, rasch zerkleinert und nach Durchmischung sofort zur Wägung gebracht werden. Bei Block- und Riegelseifen ist die zur Untersuchung bestimmte Probe aus der inneren Mitte des Seifenstückes zu entnehmen.

Von Schmierseifen soll, sofern ein inniges Vermischen mit Hilfe des Spatels nicht ausführbar ist, die Mitte des verfügbaren Musters zur Analyse verwendet werden, während Seifenpulver vor Vornahme der Untersuchung nochmals gut durchzumischen sind.

Das Abwägen der Proben soll möglichst schnell, erforderlichenfalls unter Zuhilfenahme von Wägegläschen erfolgen.

Die Art und Weise der Untersuchung muß sich im großen und ganzen nach den Erfordernissen des Einzelfalles richten. Gewöhnlich kommen aber in Betracht:

1. Bestimmung des Wassergehaltes;
2. Bestimmung des „Gesamtfett“-Gehaltes;
3. Bestimmung des Gesamtalkalis;

ferner bei ausführlicher Untersuchung:

4. Bestimmung des an Fettsäure gebundenen Alkalis;
5. Bestimmung des freien Ätzalkalis (eventuell auch Ammoniaks);

<sup>1)</sup> S. S. 71 ff.

<sup>2)</sup> Berlin 1910.

6. Bestimmung des kohlensauren Alkalis;
7. Bestimmung der freien Fettsäuren;
8. Bestimmung des unverseiften Neutralfettes;
9. Bestimmung der unverseifbaren, fettartigen Stoffe;
10. Bestimmung des Harzgehaltes;
11. Bestimmung des Glyzeringehaltes;
12. qualitativer und quantitativer Nachweis von organischen und anorganischen Zusatzstoffen;
13. Bestimmung von ätherischen Ölen und Kohlenwasserstoffen;
14. Ermittlung von Farbstoffen,
15. Bestimmung von Lanolin;
16. qualitativer und quantitativer Nachweis von Sauerstoff entwickelnden Substanzen;
17. Untersuchung medikamentöser Seifen.

In allen Fällen hat man nun zwischen exakt wissenschaftlichen Methoden, Konventionsmethoden und Schnellmethoden zu unterscheiden, von denen im Zweifelsfalle jeweils die Konventionsmethoden als maßgebend anzusehen sind, falls anders lautende Abmachungen zwischen den beteiligten Parteien nicht getroffen wurden.

1. Bestimmung des Wassergehaltes. Einwandfreie Ermittlungen des Wassergehaltes einer Seife durch Trocknung und Bestimmung des Trockenverlustes sind nur dann möglich, wenn neben dem Wasser andere flüchtige Beimengungen, Kohlenwasserstoffe u. dgl., nicht vorhanden sind. Ist dieses der Fall, so ist es zu empfehlen, den Wassergehalt indirekt zu bestimmen, indem man alle übrigen Bestandteile der Seife ermittelt und das Wasser aus der Differenz berechnet.

Beim Trocknen sehr wasserhaltiger Seifen zeigt sich nun der Übelstand, daß dieselben bereits bei Temperaturen von etwa 100° schmelzen und sich mit einem Häutchen bekleiden, welches die Wasserdämpfe nicht durchläßt. Nach der Konventionsmethode trocknet man deshalb 5—8 g des gut zerkleinerten Prüfungsmaterials in einer flachen, mit tariertem Glasstab versehenen Schale (am besten Platinschale) unter gleichzeitigem Umrühren zunächst bei 60—70° und erst später bei 100—105° bis zur annähernden Gewichtskonstanz. Liegen sehr wasserreiche Seifen vor, so ist es empfehlenswert, den Trocknungsprozeß bei Gegenwart von ausgeglühtem Sand oder Bimsstein vorzunehmen, am besten vielleicht, indem man nach Gladding die alkoholische Lösung der Seife über Quarzsand verdampft und trocknet<sup>1)</sup>.

Neben dieser Konventionsmethode ist sodann die Schnellmethode nach Fahrion<sup>2)</sup> empfehlenswert. 2—4 g Seife werden genau gewogen und in einer Platinschale mit der drei- bis vierfachen Menge einer reinen Ölsäure übergossen, die frei von allen flüchtigen Bestandteilen zuvor auf 120° C erhitzt wurde.

Nunmehr wird die Schale vorsichtig mit kleiner Flamme erwärmt, bis alles Wasser ausgetrieben und die Seife klar gelöst ist. Der nach

<sup>1)</sup> Chem. Ztg. 1883, S. 568.

<sup>2)</sup> Zeitschr. f. angew. Chemie 1906, S. 385.

dem Erkalten ermittelte Gewichtsverlust ist als Wasser zu berechnen. Diese Methode, die innerhalb kurzer Zeit gut übereinstimmende Resultate ergibt, kann jedoch nur dann zur Anwendung kommen, wenn Füllmittel, und zwar insonderheit Karbonate nicht vorhanden sind, die mit der Ölsäure in Reaktion treten würden.

2. Bestimmung des Gesamtfettgehaltes. Unter dem Gesamtfettgehalt einer Seife versteht man im allgemeinen die Summe aller vorhandenen „fettartigen“ Bestandteile, d. h. also Fettsäuren, Harzsäuren, unverseiftes Neutralfett, das Unverseifbare usw. Bei einer aus guten Rohmaterialien einwandfrei hergestellten Seife ist allerdings Gesamtfettgehalt und Fettsäuregehalt identisch, weshalb man in der Regel von einer Sonderbestimmung der unverseiften und unverseifbaren Bestandteile absieht. Eine Neutralfettbestimmung ist jedoch notwendig, wenn bei Fehlsuden größere Mengen Fett unverseift geblieben sind. Eine Bestimmung des Unverseifbaren ist erforderlich bei der Verarbeitung minderwertiger Rohmaterialien (Walkfett, Wollfett usw.), sowie bei absichtlichem Zusatz von Kohlenwasserstoffen u. dgl. zur Seifenmasse. In manchen Fällen ist es auch wünschenswert, eine Trennung der Fettsäuren und Harzsäuren vorzunehmen; all diese Einzelbestimmungen sollen jedoch vorläufig außer acht gelassen und erst später behandelt werden.

Für die exakte Bestimmung des Gesamtfettgehaltes kommen lediglich gravimetrische Methoden in Betracht. Die vielfach empfohlenen volumetrischen Bestimmungen sollten lediglich zur schnellen Orientierung in der Fabrikpraxis benutzt werden, da die erzielbaren Ergebnisse nur als annähernd zu betrachten sind und einen entscheidenden Wert nicht besitzen.

Zur Ausführung der gravimetrischen Methoden wird die zur Untersuchung kommende Seifenprobe mit verdünnter Mineralsäure angesäuert und die abgeschiedene Fettsäure von der sauren Lösung entweder durch Abheben in erstarrtem Zustand (gegebenenfalls nach Zusatz eines Härtungsmittels), durch Filtration oder durch Ausschütteln mit einem Fettlösungsmittel gewonnen. Die erstgenannte Arbeitsweise wird vielfach als „Wachskuchenmethode“, die letztgenannte als „Ausätherungsmethode“ bezeichnet.

Für die Durchführung der „Wachskuchenmethode“ werden 6—10 g gut zerkleinerte Seife in einer Porzellanschale mit dem 20- bis 30fachen Gewicht 12fach verdünnter Schwefelsäure übergossen und so lange erwärmt, bis die klare Fettsäure obenauf schwimmt. Um das Erstarren derselben und damit ihre Abtrennung von dem Säurewasser zu erleichtern, gibt man 6—10 g weiches Wachs oder Stearinsäure, die zuvor genau gewogen sind, in die Masse, die nunmehr, völlig durchgeschmolzen, nach dem Erkalten eine zusammenhängende, harte Scheibe bildet und leicht von der unterstehenden Flüssigkeit abgehoben werden kann. Nunmehr wird das säurehaltige Wasser abgegossen und der geschmolzene Kuchen so lange mit frischem Wasser gewaschen, bis eine Abgabe von Schwefelsäure an das Waschwasser nicht mehr stattfindet. Nach dem letzten Umschmelzen und Abgießen trocknet man

die Schale mit dem Kuchen zunächst bei  $70^{\circ}$  und sodann bei  $100^{\circ}$ , indem man der Sicherheit halber zuletzt ein wenig Alkohol hinzufügt, um die Gewißheit zu haben, daß alles Wasser verdampft. Nach dem Erkalten wird das Ganze alsdann zur Wägung gebracht.

Eine für die Zwecke der Betriebskontrolle und Kalkulation durchaus genügende Modifikation der Wachskuchenmethode liegt dem Arbeiten mit dem Stiepelschen Seifenanalysator<sup>1)</sup> zugrunde. Wie aus der Figur 170 ersichtlich ist, besteht derselbe aus einem Erlenmeyerkolben E, der auf einem über dem Eisenring B befindlichen Drahtnetz ruht und durch die ebenfalls an dem Stativ A befestigte Messingklammer C gehalten wird. In diesen Erlenmeyerkolben ist ein Rohr a eingeschmolzen, das innen hart bis auf den Boden reicht und außen so weit hervorragt, daß ein Stück Gummischlauch bequem übergezogen werden kann. Auf dem außen geschliffenen Hals des Erlenmeyerkolbens sitzt ein zylindrisches Rohr F, das unten gleichfalls eingeschliffen ist und am oberen Rande zwei Osen trägt, durch welche dieser Teil des Apparates mittels Drahtschlinge an der Wage aufgehängt werden kann. Ferner gehören zu dem Apparat ein kleiner Trichter mit Gummischlauch, der im Ring D ruht, ein kurzes, vorn ausgezogenes und gebogenes Glasröhrchen b und ein weiteres, gebogenes Glasröhrchen c mit Korkstopfen. Erhitzt wird mittels der Spirituslampe H.




Fig. 170. Stiepelscher Seifenanalysator.

Die Fettsäurebestimmung selbst erfolgt nun in der Weise, daß man zunächst den Erlenmeyerkolben tariert und in denselben genau 25 g der zu untersuchenden Seife hineinwiegt. Feste Seifen schneidet man zuvor in kleine, schmale Streifen, Schmierseife gibt man unter Zuhilfenahme eines Glasstabes in den Kolben und gepulverte Seifenpräparate mittels eines kleinen Spatels oder Löffels. Sodann gießt man etwa 100 ccm einer etwa 10%igen Schwefelsäure in den Kolben, setzt ihn auf das Drahtnetz des Ringes B, befestigt ihn in der Klemme C und

<sup>1)</sup> Seifenfabrikant 1904, S. 370.



erhitzt mit der Spiritusflamme so lange, bis die vollständig klare Fettsäure auf dem sauren Wasser schwimmt. Ist in dieser Weise die Zerlegung der Seife unter Abscheidung der Fettsäure beendet, so verbindet man das Rohr b mit a, setzt das Rohr c mit dem Stopfen auf den Kolben auf und saugt an demselben kurze Zeit, um ein etwa im Rohr a befindliches Fettröpfchen in den Kolben zurückzuziehen. Gegebenenfalls saugt man auch durch b etwas warmes Wasser aus einem Becherglas in den Kolben, wodurch das Fettröpfchen gleichfalls in denselben zurückgeholt werden kann. Nunmehr drückt man die Hauptmenge der Schwefelsäure durch b langsam ab, bis Fettsäurekügelchen mit im Rohre hochzusteigen beginnen und saugt alsdann durch b etwa 150 ccm Wasser in den Kolben, erwärmt etwas und wäscht durch zeitweises Schütteln die Fettsäure aus. Ist diese Operation beendet, so entfernt man den Rohransatz b und das Rohr c, verbindet den Gummischlauch des Trichters G mit Rohr a und gibt dem oberen Rand des Trichters eine solche Höhe, daß er etwas unterhalb des oberen Randes des nunmehr gleichfalls aufgesetzten und vorher gewogenen Zylinders F zu stehen kommt. Hierdurch wird die Möglichkeit des Überlaufens vermieden. Alsdann füllt man den Erlenmeyerkolben durch den Trichter G mit warmem Wasser weiter an, bis die Fettsäure vollständig in den Zylinder F hineingedrückt ist und überläßt darauf den Apparat so lange der Ruhe, bis die Fettsäure, erforderlichenfalls nach Zusatz von 5 g Paraffin oder Stearinsäure, vollständig erstarrt ist. Nunmehr nimmt man den Kolben mit Zylinder und Trichter vom Stativ herunter, legt den Trichter umgekehrt in ein Becherglas und lüftet den Zylinder ein wenig, um ein Abfließen des darin befindlichen Wassers durch Luftzutritt zu ermöglichen. Ist das Wasser aus dem Zylinder ausgetreten, so hebt man ihn ab, trocknet die Innenfläche und die untere Fläche des Fettkuchens durch schwaches Betupfen mit Filtrierpapier und bringt den Zylinder erneut zur Wägung. Eine weitere Trocknung der Fettsäuren wird nicht vorgenommen, da der Wassergehalt der zuvor klar geschmolzenen Fettsäuren etwa 0,5 % beträgt und daher auch für die Kalkulation nicht in Betracht kommt.

Die Berechnung des Fettsäuregehaltes der untersuchten Probe gestaltet sich nun in einfacher Weise wie folgt: Angenommen, das Gewicht des leeren Zylinders betrug 23,67 g und nach Ausführung der Analyse bei Anwendung von 25 g Substanz 39,38 g, so beträgt der Prozentgehalt des untersuchten Produktes an Fettsäure  $(39,38 - 23,67) \times 4 = 15,71 \times 4 = 62,84\%$  Fettsäure. Hat man 5 % Paraffin oder Stearin zugesetzt, so sind diese selbstverständlich vor der Multiplikation mit 4 abzuziehen.

Nach der Konventionsmethode, die das Prinzip der Ausätherung verfolgt, werden 10–20 g Seife oder Seifenpulver in warmem Wasser gelöst und im Scheidetrichter mit überschüssiger Schwefelsäure zerlegt. Alsdann werden die abgeschiedenen Fettsäuren mit 100 ccm eines nicht über 65° siedenden Petroläthers kräftig ausgeschüttelt und die saure, wässrige Flüssigkeit in einem zweiten Scheidetrichter einer nochmaligen Ausschüttelung mit 100 ccm Petroläther unterworfen.

Die mit Wasser säurefrei gewaschenen Petrolätherfettlösungen werden vereinigt und in einem gewogenen Kölbchen auf dem Wasserbade bei niedriger Temperatur eingedunstet und bis zur Gewichtskonstanz getrocknet. Liegen Kokos- und Palmkernölfettsäuren vor, so darf die Trocknungstemperatur dieser Säuren halber  $55^{\circ}\text{C}$  nicht überschreiten, während Leinölfettsäuren ihrer großen Oxydationsfähigkeit wegen in einem mit konzentrierter Schwefelsäure gewaschenen Kohlensäurestrom getrocknet werden müssen.

Eine sehr bequeme Ausführung der eben beschriebenen Methode ermöglicht die Huggenbergsche Scheideburette (Fig. 171), deren Benutzung es gestattet, an Stelle der gesamten Ätherfettlösung einen aliquoten Teil derselben zur Trockne und zur Wägung zu bringen und so in kurzer Zeit die Untersuchung zu erledigen.

Der Apparat stellt eine unten mit Glashahn, oben mit eingeschliffenem Glasstöpsel versehene Scheideburette dar. Dieselbe faßt etwa 160 ccm Flüssigkeit und enthält der Raumverhältnisse halber drei birnenförmige Erweiterungen. Die untere Marke befindet sich 2 ccm oberhalb des Hahnes, die oberste bei 150 ccm. An den verengten Teilen des Apparates sind außerdem Einteilungen angebracht, die genaue Ablesungen auf  $\frac{1}{10}$  ccm gestatten.

Für die Ausführung einer Fettbestimmung werden 4–5 g Natron- oder 5–6 g Kaliseife in einer kleinen Schale oder einem Bechergläschen genau abgewogen, in 50–60 ccm heißen Wassers gelöst und die Lösung ohne Verlust in die Burette gebracht, die zuvor mit 25 ccm  $\frac{n}{1}$  Schwefelsäure beschickt wurde. (Sollen nur die Fettsäuren bestimmt werden, so verwendet man 20 ccm etwa 10%ige Säure.) Nach leichtem Umschwenken und Abkühlenlassen gibt man zu den ausgeschiedenen Fettsäuren wasserhaltigen Äther bis etwa in die Mitte der oberen Ausbuchtung (40–50 ccm) und schüttelt nach Verschuß mit dem Glasstopfen, indem man letzterem mit dem Daumen festhält, öfters gut durch. Der Stopfen besitzt seitlich eine kreisrunde Öffnung, die mit einer eben solchen im Hals der Burette korrespondiert. Hierdurch kann man bei senkrechter Lage des Instrumentes jederzeit den durch den Äther bewirkten Überdruck ausgleichen und die Burette sofort wieder hermetisch verschließen. Die Trennung zwischen Äther und Wasser erfolgt meist rasch. Die saure Flüssigkeit wird alsdann abgelassen, die Ätherschicht noch 1–2mal mit einigen ccm Wasser geschüttelt und das Waschwasser mit der sauren, wässrigen Flüssigkeit vereinigt. Die nun in der Burette bleibende Fettsäureätherlösung füllt man bis zur Marke 89 ccm oder bis zu 149 ccm auf. Nach kräftigem Umschütteln wird der obere Stand der homogenen Ätherschicht genau abgelesen, dann die kleine Wassermenge im Hahn und dessen Spitze durch Ab-




Fig. 171.  
Huggenbergsche Scheideburette.

lassen von 1—2 ccm Flüssigkeit durch Äther verdrängt und hierauf ein bestimmtes Quantum Ätherfettlösung (z. B.  $88 - 60 = 28$  ccm) in einen trockenen, genau tarierten Erlenmeyerkolben abgelassen. Das Lösungsmittel dunstet auf dem kochenden Wassertrockenschrank in etwa  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  Stunde ab; alsdann wird das Kölbchen mit den Fettsäuren in dem betreffenden Trockenschrank bis zum konstanten Gewichte getrocknet, was meist in  $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$  Stunden erreicht ist. Die gewogene Menge Fettsäure wird auf die ganze Ätherschicht und dann auf 100 g Seife berechnet.

Handelt es sich um Kokosseifen oder um solche, bei denen bedeutende Mengen von Kokosöl oder Palmkernöl im Fettansatze verwendet wurden, was am Geruch und am „Rauchen“ während des Abdunstens der Ätherfettlösung beobachtet werden kann, so geschieht das Trocknen, wie schon oben gesagt, am besten bis  $50$ — $55^{\circ}\text{C}$ , d. h. nur auf dem Trockenschrank. Erhebliche Verluste flüchtiger Fettsäuren lassen sich auf diese Weise vermeiden.

Die üblichen Methoden der Fettsäurebestimmung versagen also nach dem Obigen bei den Seifen solcher Fette, die viel flüchtige bzw. wasserlösliche Fettsäuren enthalten (Palmkern- und Kokosölseifen). Die Fettsäuremenge wird alsdann zu klein gefunden, da sich ein Teil der Fettsäuren beim Trocknen in höherer Temperatur verflüchtigt, ein anderer beim Auswaschen in Lösung geht. Heselmann und Steiner<sup>1)</sup> haben z. B. festgestellt, daß bei einer Kokosseife mit 65 % Fettsäuregehalt nach etwa vierstündigem Trocknen der Fettsäuren bei  $100^{\circ}\text{C}$  nur noch 43,5 % Fettsäuregehalt gefunden wurde. Gleichzeitig hatte die vierstündige Erhitzung ein Sinken der Säurezahl von 257,2 auf 205,6 bewirkt, wodurch der Beweis erbracht ist, daß sich fast die ganzen Fettsäuren von niederem Molekulargewicht bei  $100^{\circ}\text{C}$  verflüchtigen. Die Autoren haben deshalb vorgeschlagen, statt der Fettsäuren die Kaliseifen zur Wägung zu bringen.

Ein anderes Verfahren benutzt F. Goldschmidt<sup>2)</sup>, indem er unter Vermeidung jeglicher Trocknung bei höherer Temperatur den Fettsäuregehalt der Seifen titrimetrisch ermittelt. Aus einem großen Stück Seife werden, wie üblich, die Fettsäuren abgeschieden und ausgewaschen. Die isolierte Fettsäure wird mit wasserfreiem Natriumsulfat versetzt und über Nacht bei Zimmertemperatur stehen gelassen. Sind die Fettsäuren bei gewöhnlicher Temperatur fest, so muß man sie in Äther lösen und die ätherische Lösung mit Natriumsulfat trocknen. Nach genügend langem Stehen wird die Fettsäure bzw. ihre ätherische Lösung durch ein trockenes Filter filtriert und gegebenenfalls der Äther in einem Wasserbade bei  $45$ — $50^{\circ}\text{C}$  verdunstet. Man hat dann ohne Erhitzung eine wirklich trockene, unverändert gebliebene Fettsäure, deren Säurezahl durch die Verdunstung der Fettsäuren von niedrigem Molekulargewicht eine Veränderung nicht erfahren hat. Von den auf diese Weise hergestellten Fettsäuren werden nunmehr 2 g abgewogen und an

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. öffentl. Chemie 1898, 4, 393.

<sup>2)</sup> Seifenfabrikant 1904, S. 201.

ihnen die Säurezahl in üblicher Weise bestimmt. Zur eigentlichen Analyse selbst wird die Seife dann in Wasser gelöst, im Scheidetrichter zersetzt und die Fettsäure mit Äther ausgeschüttelt. Nach zweimaligem Waschen mit Wasser wird die Ätherlösung in ein Erlenmeyerkölbchen gelassen, ungefähr mit dem reichlich gleichen Volumen Alkohol nachgespült und darauf mit halbnormaler wässriger Lauge titriert. Da durch den Vorversuch bekannt ist, wieviel Alkali einem Gramm Fettsäure entspricht, so ergibt die Titration unmittelbar den Fettsäuregehalt der Seife. Anzuraten ist, durch einen Parallelversuch den Alkaliverbrauch des als Lösungsmittel verwandten Alkoholäthers festzustellen und bei der eigentlichen Titration das zur Neutralisierung des Lösungsmittels verbrauchte Volumen Alkalilauge in Abzug zu bringen. Auch ist zu beachten, daß beide Titrationsen mit derselben Lauge ausgeführt werden.

Die Goldschmidtsche Titrationsmethode ist in kurzer Zeit durchführbar und kann daher zur schnellen Betriebskontrolle am ehesten empfohlen werden. Bei ungemischten Kokosölsätzen ist es auch durchaus nicht notwendig, das Molekulargewicht der Fettsäuren selbst zu bestimmen, wenn man einen mittleren Wert für dasselbe zugrunde legt. Die erhaltenen Werte dürften alsdann bei reinen Kokosseifen mit 50—66 % Fettsäure im Höchsthalle um 1—2 %, bei hochgefüllten Seifen mit etwa 20 % Fettsäure um 0,5 % von den wirklichen Werten abweichen.

**3. Bestimmung des Gesamtalkalis.** Unter „Gesamtalkali“ versteht man die Summe des vorhandenen freien, sowie des an Kohlensäure (Kieselsäure, Borsäure) und Fettsäure gebundenen Alkalis.

In der Regel wird die Bestimmung des Gesamtalkalis gleichzeitig mit der Bestimmung des Gesamtfettgehaltes vorgenommen, indem man die hierbei erforderliche Zersetzung der Seife mit Normalsäure durchführt und den vom Gesamtalkali der Seife nicht gebundenen Säureüberschuß mit Normallauge zurücktitiert. Bei der Wachskuchenmethode verwendet man zur Titration das unter dem Kuchen abgossene Säurewasser gemeinsam mit den vom Umschmelzen desselben herrührenden Waschwässern, bei der Ausätherungsmethode (Huggen-berg-Bürette) die aus dem Scheidetrichter abgetrennte wässrige Schicht ebenfalls mit den dazu gehörenden Waschwässern.

Nach der Konventionsmethode werden 10—20 g Seife in Wasser heiß gelöst und mit 50—100 ccm Normalschwefelsäure zersetzt. Die saure, von den klar geschmolzenen Fettsäuren abgetrennte Lösung bringt man alsdann in ein Becherglas, vereinigt sie mit den Waschwässern des Fettsäurekuchens und titriert nach Zusatz von Methylorange als Indikator mit Normal-Alkalilauge bis zum Umschlag in Orange gelb. Die Differenz zwischen der angewandten Normalsäure und der zur Rücktitration verbrauchten Normallauge in ccm entspricht dem Gesamtalkali, wenn man 1 ccm Normalsäure gleich 0,03105 g  $\text{Na}_2\text{O}$  oder gleich 0,04715 g  $\text{K}_2\text{O}$  einsetzt.

Man berechnet bei harten Seifen gewöhnlich das Alkali auf Natriumoxyd,  $\text{Na}_2\text{O}$ , bei Schmierseifen auf Kaliumoxyd,  $\text{K}_2\text{O}$ , unbekümmert .

darum, daß harte Seifen zuweilen auch Kali und die Schmierseifen in den meisten Fällen auch Natron enthalten. Will man die Menge beider Alkalien feststellen, so bestimmt man in einer Probe das Gesamtalkali alkalimetrisch; eine zweite Probe zerlegt man mit Salzsäure und bestimmt in der Lösung mit Platinchlorid das Kali. Aus dem gefundenen Kali und dem Gesamtalkali berechnet man alsdann das Natron.

4. **Bestimmung des an Fettsäure gebundenen Alkalis.** Die Menge des an Fettsäure gebundenen Alkalis ergibt sich aus der Verseifungszahl bzw. Neutralisationszahl der aus den Seifen isolierten Fettsäuren.

5. **Bestimmung des freien Ätzalkalis bzw. Ammoniaks.** Ist überschüssiges Ätzalkali in einer Seife vorhanden, so wird eine etwa 2%ige Lösung derselben in 96—98%igem Alkohol auf Zusatz von Phenolphthalein Rotfärbung auftreten lassen.

Bei Anwesenheit größerer Mengen wird alsdann die exakte Bestimmung nach der Konventionsmethode in folgender Weise ausgeführt: 10 g Seife werden unter Erwärmen auf dem Wasserbade in 100 ccm absolutem Alkohol gelöst; die Lösung wird durch einen Heißwassertrichter vom Unlöslichen abfiltriert und nach Phenolphthaleinzusatz mit  $\frac{n}{10}$  Salzsäure bis zum Verschwinden der Rotfärbung titriert. 1 ccm  $\frac{n}{10}$  Salzsäure entspricht 0,005616 g KOH bzw. 0,004006 g NaOH.

Zur Bestimmung kleinerer Mengen von freiem Alkali ist es zweckmäßig, die Chlorbariummethode von Heermann<sup>1)</sup> anzuwenden. Je nach der Alkalität werden 5—10 g Seife in etwa 300—400 ccm frisch ausgekochtem, destilliertem Wasser gelöst und mit 15 ccm konzentrierter, neutraler Chlorbariumlösung (300 : 1000) heiß gefällt. Die ausgefallene Barytseife mitsamt dem Bariumkarbonat wird bis zum Zusammenballen kurze Zeit auf freier Flamme erhitzt, dann abfiltriert und das Filtrat unter Zusatz von Phenolphthalein mit  $\frac{n}{10}$  Salzsäure titriert.

Die Bestimmung von Ammoniak, das sich in Seifenpulvern und vielen Textilwaschmitteln teils frei, teils in Form von Ammoniumsalzen vorfindet, erfolgt durch Destillation der mit Natronlauge stark alkalisch gemachten, wässrigen Lösung des zur Untersuchung kommenden Präparates. Das Destillat wird in einer Vorlage aufgefangen, die mit  $\frac{n}{10}$  Salzsäure beschickt ist. Nach beendeter Destillation wird der Säureüberschuß unter Zugabe von Methylorange als Indikator mit  $\frac{n}{10}$  Natronlauge zurücktitriert. 1 ccm  $\frac{n}{10}$  Salzsäure entspricht 0,001703 g Ammoniak oder 0,005349 g Chlorammonium.

6. **Bestimmung des kohlensauren Alkalis.** In der Regel wird das kohlensaure Alkali nicht direkt bestimmt, sondern aus dem Gesamtalkali nach Abzug des an Fettsäure gebundenen Alkalis und des freien Alkalis berechnet. Diese an sich einfache Umrechnung gestaltet sich jedoch etwas komplizierter, wenn auch Wasserglas zugegen ist, da es alsdann notwendig ist, auch den Kieselsäuregehalt exakt zu bestimmen. Unter der Annahme, daß dem Wasserglas die Formel  $\text{Na}_2\text{O} \cdot 4 \text{SiO}_2$

<sup>1)</sup> Chem. Ztg. 1904, S. 53.

bzw.  $K_2O \cdot 4 SiO_2$  zukommt, muß alsdann die gefundene Kieselsäure zunächst in  $Na_2O$  bzw.  $K_2O$  umgerechnet werden, das dann ebenfalls von dem Gesamtalkali mit in Abzug zu bringen ist.

Eine schnelle Bestimmung des kohlensauren Alkalis läßt sich in der Regel aber mit einer Ermittlung des freien Alkaligehaltes verbinden, wenn man das in absolutem Alkohol unlösliche Salzgemisch auf einem Filter sammelt, mit Alkohol nachwäscht, in Wasser löst und schließlich unter Anwendung von Methylorange als Indikator mit  $n/2$  Salzsäure titriert. 1 ccm  $n/2$  Salzsäure entspricht 0,02652 g Soda oder 0,03455 g Pottasche. Die Methode ergibt jedoch nur dann einigermaßen zuverlässige Resultate, wenn im Alkoholunlöslichen weder Alkalisilikate noch Alkaliborate oder andere durch Säure zersetzliche Zusatzstoffe vorhanden sind.

Nach der Konventionsmethode (Heermannsche Karbonisationsmethode) werden 10 g Seife fein geschabt, getrocknet und in absolutem Alkohol gelöst. Hierauf leitet man Kohlensäure in die Lösung, bis sämtliches freie Ätzalkali in Alkalikarbonat übergeführt ist. Das Unlösliche wird auf einem Filter gesammelt und mit heißem, absolutem Alkohol so lange nachgewaschen, bis das Filtrat seifenfrei ist. Hierauf löst man den Filterinhalt in heißem Wasser und titriert die erkaltete Lösung nach Zusatz von Methylorange als Indikator mit  $n/10$  Salzsäure bis zum deutlichen Farbumschlage.

1 ccm  $n/10$  Salzsäure entspricht 0,006915 g Pottasche,  $K_2CO_3$ , oder 0,005305 g Soda,  $Na_2CO_3$ .

Von der gefundenen Alkalikarbonatmenge ist alsdann das auf anderem Wege (Chlorbariummethode) gefundene freie Ätzalkali in Abzug zu bringen. Bei Gegenwart von Alkalisilikat oder Alkaliborat ist außerdem von der Gesamtalkalität des Filterrückstandes noch die jeweilige Alkalität, welche sich auf Grund der Kieselsäure- und Borsäurebestimmung berechnet, abzuziehen.

**7. Bestimmung der freien Fettsäuren.** Freie Fettsäuren, die ohne besondere Absicht in nicht korrekt hergestellten Seifen vorhanden sein können, in größerer Menge aber insonderheit in den sauren Seifen nach Schrauth<sup>1)</sup> auftreten, werden nach der Konventionsmethode in folgender Weise ermittelt:

20 g Seife werden in vorher neutralisiertem Alkohol (60 Vol.-Proz.) gelöst und mit  $n/10$  alkoholischer Kalilauge unter Zusatz von Phenolphthalein als Indikator bis zur schwachen Rotfärbung titriert. Der Alkaliverbrauch kann auf freie Fettsäure umgerechnet, in Ölsäureprozenten zum Ausdruck gebracht werden.

1 ccm  $n/10$  Alkali entspricht 0,0282 g Ölsäure.

**8. Bestimmung des unverseiften Neutralfettes.** Nach der Konventionsmethode werden 6—8 g des in der oben angegebenen Weise<sup>2)</sup> isolierten Gesamtfettes in 96 %igem Alkohol aufgenommen und mit halbnormaler alkoholischer Kalilauge unter Zugabe von Phenolphthalein

<sup>1)</sup> Vgl. S. 89 und 122.

<sup>2)</sup> S. S. 678.



bis zur schwachen Rötung alkalisch gemacht. Die Lösung wird in einen Scheidetrichter gebracht und mit nur so viel Wasser nachgespült, daß der Gesamtgehalt der Lösung an Alkohol keinesfalls unter 50 % liegt. Nun wird mit 75—100 ccm Petroläther (Siedepunkt höchstens 65°) ausgeschüttelt und dann noch einmal mit je 50 ccm Petroläther extrahiert. Der mit 50 %igem Alkohol wiederholt gewaschene Petrolätherextrakt ergibt alsdann nach dem Verdampfen des Extraktionsmittels die Summe des in der Seife vorhandenen, unverseiften Neutralfettes und der unverseifbaren, fettartigen Stoffe.

Dieser gewogene Rückstand wird nunmehr mit überschüssiger alkoholischer Kalilauge verseift und die erhaltene Seifenlösung, wie oben beschrieben, nochmals mit Petroläther extrahiert. Der nunmehr erhaltene Extrakt besteht aus dem Unverseifbaren, während sich das Neutralfett aus der Differenz des bei der ersten Extraktion erhaltenen Gesamtrückstandes und des Unverseifbaren ergibt.

**9. Bestimmungen der unverseifbaren, fettartigen Stoffe.** Handelt es sich lediglich um die Bestimmung des Unverseifbaren, so verfährt man am besten in der schon früher bei Besprechung der für die Fette und fetten Öle maßgeblichen Untersuchungsmethoden mitgeteilten Weise<sup>1)</sup>. Es muß jedoch betont werden, daß diese Methode bei Kokos- und Palmkernölseifen zuweilen auf Schwierigkeiten stößt, und daß es sich daher empfiehlt, zunächst eine Trocknung der feinzerkleinerten Seife bei 100° vorzunehmen und im Anschluß hieran die Extraktion mit Petroläther im Soxhletschen Extraktionsapparat vorzunehmen.

**10. Bestimmung des Harzgehaltes.** Der qualitative Nachweis von Harzsäuren in Seifen geschieht am besten mittels der Liebermann-Storckschen Reaktion. Die durch Mineralsäure aus der zur Untersuchung kommenden Seife abgeschiedenen Fettsäuren werden in Essigsäureanhydrid gelöst und die Lösung abgekühlt. Sodann gibt man vorsichtig Schwefelsäure von 1,53 spezifischem Gewicht hinzu. Bei Anwesenheit der geringsten Mengen von Harzsäure tritt eine rötlich-violette Farbe auf; ist die Lösung warm, so verschwindet diese Farbe fast sofort, indem sie in ein gelbliches Braun übergeht. Fettsäuren geben die violette Farbe nicht; jedoch ist zu beachten, daß sich Cholesterin, das eine ähnliche Farbenreaktion mit Schwefelsäure und Essigsäureanhydrid gibt, in dem Fettsäuregemisch vorfinden kann. In diesem Falle muß dasselbe durch Ausschütteln der Seifenlösung mit Äther entfernt werden, bevor man die Abscheidung der Fettsäuren vornimmt.

Zur quantitativen Bestimmung des Harzes neben Fettsäuren benutzt man meist die Methode von Twitchell, welche darauf beruht, daß die Fettsäuren in alkoholischer Lösung durch die Einwirkung von Salzsäuregas in ihre Äthylester übergehen, während Harzsäuren unter den gleichen Umständen nicht verändert werden.

Die Ausführung dieser auch als Konventionsmethode benutzten Bestimmung geschieht in der folgenden Weise: 2—3 g des Gemisches

<sup>1)</sup> S. S. 85.

von Fettsäuren und Harzsäuren werden in einem 150 ccm fassenden, zweckmäßig mit Glasstopfen verschließbaren Kölbchen genau abgewogen und mit der zehnfachen Menge absoluten Alkohols versetzt. Hierauf senkt man den Kolben in kaltes Wasser und leitet durch die Flüssigkeit so lange einen Strom trocknen Salzsäuregases, bis keine Absorption mehr stattfindet, was meist nach etwa  $\frac{3}{4}$  Stunden der Fall ist. Die Flasche wird alsdann aus dem Kühlwasser herausgenommen und nach Abspülen des Einleitungsrohres (mit wenig absol. Alkohol) mindestens 1 Stunde verschlossen beiseite gestellt. Man verdünnt nun den Kolbeninhalt mit etwa dem fünffachen Volumen Wasser und erhitzt, bis die saure Lösung klar geworden ist.

Die Analyse wird maßanalytisch zu Ende geführt.

Der Inhalt des Kolbens wird in einen Scheidetrichter gebracht und mit 75 ccm Äther, der gleichzeitig zum Nachspülen des Kolbens dient, innig geschüttelt. Die saure wässrige Lösung wird alsdann abgelassen und die ätherische Lösung, welche die Äthylester der Fettsäuren und die Harzsäuren enthält, mit Wasser bis zum Verschwinden der sauren Reaktion gewaschen (Prüfung mit Lackmuspapier). Nach Zusatz von 50 ccm Alkohol titriert man unter Anwendung von Phenolphthalein als Indikator mit  $\frac{n}{2}$  alkoholischer Kalilauge. Hierbei verbinden sich nur die Harzsäuren mit dem Alkali zu Harzseife, während die Fettsäureäthylester nahezu unverändert bleiben.

1 ccm  $\frac{n}{2}$  Kalilauge entspricht 0,175 g Harzsäure.

**11. Bestimmung des Glyzeringehaltes.** Kernseifen enthalten in der Regel nur sehr wenig Glyzerin, während kalt gerührte Kokos- oder Palmkernölseifen 5—6 %, und aus Neutralfetten hergestellte Schmierseifen 3—4 % Glyzeringehalt aufweisen. Für eine exakte Bestimmung sind daher bei Kernseifen relativ große, bei den übrigen Seifen entsprechend kleinere Einwagen notwendig. Die Bestimmung selbst erfolgt nach der Konventionsmethode in folgender Weise:

Man löst 20—25 g Seife oder Seifenpulver in heißem Wasser, versetzt mit einem geringen Überschuß an Schwefelsäure und erwärmt so lange auf dem Wasserbade, bis klare Abscheidung der Fettsäuren erfolgt ist. Hierauf wird die Flüssigkeit durch ein angefeuchtetes, glattes Filter in einen Meßkolben filtriert und das Filter genügend mit Wasser nachgespült. Das wässrige Filtrat wird nach Absättigung durch Kalilauge mit soviel Bleiessig versetzt, bis keine Fällung mehr entsteht. Nun wird mit Wasser bis zur Marke aufgefüllt, geschüttelt, filtriert und ein aliquoter Teil des Filtrates zur Glyzerinbestimmung nach der Bichromatmethode<sup>1)</sup> verwendet.

Bei Gegenwart von ätherischen Ölen, Zucker, Dextrin und sonstigen Stoffen ist diese Methode jedoch nicht anwendbar. In diesem Falle muß der Glyzeringehalt entweder nach der Azetinmethode<sup>2)</sup> oder durch direkte Wägung des Glyzerins als solches (Reinigung des Sauerwassers mit Kalkmilch, Verdampfen zur Trockne, Extraktion mit Alkohol,

<sup>1)</sup> S. S. 41.

<sup>2)</sup> S. S. 42.

Eindampfen zur Sirupdicke, Erschöpfung des Rückstandes mit Alkohol-Äther-Gemisch und Verdunstung des Lösungsmittels) ermittelt werden.

**12. Qualitativer und quantitativer Nachweis von Zusatzstoffen.** Die Zusatzstoffe (Füllungsmittel) für Seifen bestehen teils aus wasserlöslichen Salzen, namentlich Chlorkalium, Chlornatrium, schwefelsaurem Kali, schwefelsaurem Natron, kohlensauen Alkalien und Wasserglas, teils aus in Wasser unlöslichen Mineralsubstanzen, wie Talk, Schwerspat, Kieselgur usw., teils aus organischen Substanzen, insonderheit Kartoffelmehl. Zur Ermittlung von Beimengungen wird eine abgewogene Seifenmenge in einem oben und unten durchlöchernten, mit Asbest- und Filterpapier bedeckten Filtertrockenglas anfänglich bei 30—50°, später bei 105° getrocknet und alsdann 6 Stunden im Soxhletapparat mit 98%igem Alkohol heiß extrahiert. Das nach Beendigung dieser Operation bei 105° getrocknete und wiederum gewogene Wäagegläschen ergibt abzüglich der Tara das Gewicht der alkoholunlöslichen Zusatzstoffe.

An Stelle dieser Trennung durch Alkohol kann man die Seife aber auch in einer Platinschale veraschen. Zieht man alsdann von der Gesamtasche das ursprünglich vorhandene und das durch die Verbrennung des fettsauren Alkalis entstandene Karbonat ab, so erhält man die Menge der anorganischen Beimengungen.

Die Veraschung selbst geschieht nach dem Vorschlage des Verbandes der Seifenfabrikanten in folgender Weise: Etwa 5 g Seife oder Seifenpulver werden in einer ausgeglühten und gewogenen Platinschale durch eine mäßig starke Flamme verkohlt. Hierbei empfiehlt es sich, die Flamme mehrmals für kurze Zeit zu entfernen, wodurch die Verbrennung der Hauptmenge der Kohle beschleunigt wird. Die nach mäßigem Erhitzen noch vorhandene, nötigenfalls mit einem Glaspistillchen verriebene Kohle wird darauf auf dem Wasserbade mit heißem Wasser digeriert, das Ganze durch ein sogenanntes aschefreies Filter in ein Bechergläschen filtriert und mit wenig Wasser nachgewaschen. Das Filter mit dem Kohlenrückstande wird alsdann in der Platinschale getrocknet und vollständig verascht, bis keine Kohle mehr sichtbar ist. Nach dem Erkalten der Schale gibt man das Filtrat hinzu und verdampft den Schaleninhalt auf dem Wasserbade unter Zusatz von etwas Ammoniumkarbonat zur Trockne. Nach vorherigem Trocknen im Trockenschranke wird schwach geglüht und zuletzt gewogen.

Ergibt die qualitative Prüfung des Aschenrückstandes die Anwesenheit von Kieselsäure (Kieselsäureskelett in der Phosphorsalzperle), so kann derselbe sogleich zur quantitativen Bestimmung verwendet werden. Nach der Konventionsmethode wird die Asche unter Bedecken mit einem Uhrglase vorsichtig mit überschüssiger Salzsäure versetzt. Alsdann dampft man unter Verreiben mit dem Glasstabe zur staubigen Trockne, gibt konzentrierte Salzsäure hinzu und bringt dann abermals zur Trockne. Nach erneuter Zugabe von Salzsäure läßt etwa 15 Minuten bei gewöhnlicher Temperatur stehen — um die gebildeten basischen Salze oder Oxyde in Chloride zu verwandeln —,

fügt etwa 60 ccm Wasser hinzu, erwärmt auf dem Wasserbade, läßt die Kieselsäure sich absetzen und dekantiert die überstehende Flüssigkeit durch ein sogenanntes aschefreies Filter. Den Rückstand wäscht man 3—4 mal durch Dekantieren mit heißem Wasser, bringt ihn aufs Filter und wäscht bis zum Verschwinden der Chlorreaktion aus. (Salzlösung und Waschwasser können unter Umständen, wenn es auf sehr genaue Bestimmungen ankommt, eingeengt und, wie oben angeführt, nochmals weiter behandelt werden.)

Das Filter samt Kieselsäure wird in einen gewogenen Platintiegel gebracht, naß verbrannt, die Kieselsäure schließlich mit der vollen Flamme eines guten Teclubrenners bis zum konstanten Gewichte geglüht und alsdann gewogen.

Will man die gefundene Kieselsäure auf gutes Handelswasserglas — Tetrasilikat  $\text{Na}_2\text{O} + 4\text{SiO}_2$  oder  $\text{K}_2\text{O} + 4\text{SiO}_2$  — umrechnen, so entspricht 1 g Kieselsäure  $\text{SiO}_2$  1,257 g Natriumsilikat  $\text{Na}_2\text{Si}_4\text{O}_9$  oder 1,390 g Kaliumsilikat  $\text{K}_2\text{Si}_4\text{O}_9$  bzw. 3,771 g Normalnatronwasserglas von  $38^\circ \text{Bé}$ .

Die etwa vorhandenen, übrigen Aschenbestandteile sind auf Grund ihrer Wasserlöslichkeit bzw. -unlöslichkeit zu trennen. Die wasserlöslichen, wie Alkali-Chloride, -Sulfate, -Phosphate, -Karbonate und -Borate sind nach dem bekannten Gange der Mineralanalyse zu ermitteln, die wasserunlöslichen, wie Speckstein, Kieselgur, Sand, Bimsstein usw. durch Trocknen des mit Wasser, gegebenenfalls auch Alkohol völlig ausgewaschenen Aschenrückstandes bei  $100^\circ$ .

Die Menge der etwa vorhandenen organischen Füllstoffe ergibt sich aus der Differenz zwischen den gesamten, in Alkohol unlöslichen Zusatzstoffen und der nach der obigen Anweisung erhaltenen Asche. Die direkte Bestimmung der Einzelbestandteile erfolgt dann in folgender Weise: Ist Stärke bzw. Kartoffelmehl durch die Jodreaktion (Blaufärbung) qualitativ nachgewiesen, so wird dieselbe quantitativ nach dem Vorschlage des Verbandes der Seifenfabrikanten am besten nach der Methode von Huggenberg bestimmt, die im wesentlichen auf der Unlöslichkeit der Stärke in alkoholischer Kalilauge und der Löslichkeit von Fett, Seife, Eiweiß u. dgl. im gleichen Medium beruht. Das Bestimmungsverfahren selbst ist das folgende:

5—10 g Seife werden in einem Becherglas oder in einem etwas weithalsigen Kolben von Erlenmeyerform genau abgewogen und mit 60—80 ccm alkoholischer Kalilauge (etwa 2 %) bis zur Lösung des fettsauren Alkalis auf dem Wasserbade erhitzt. Man bedeckt dabei das Gefäß mit einem Uhrglas oder setzt beim Kolben ein Rückflußrohr an. Hierauf wird heiß filtriert und mehrmals mit je etwa 50 ccm siedendem Alkohol nachgewaschen, bis das Lösungsmittel keine Seife mehr aufnimmt, d. h. bis es nicht mehr alkalisch reagiert. 3—4 maliges Waschen ist meist genügend. Das Filter mit Inhalt bringt man in das ursprüngliche Gefäß zurück, übergießt es mit 60 ccm 6 %iger, wässriger Kalilauge und erwärmt auf dem kochenden Wasserbade unter öfterem Umrühren oder Schütteln  $\frac{1}{2}$  Stunde lang. Nach dem Erkalten säuert man mit Essigsäure ganz schwach an, wobei man

zweckmäßig einige Tropfen Phenolphthalein-Lösung als Indikator hinzugibt, und bringt das Volumen der Flüssigkeit nach Umgießen in einen Meßzylinder bei 15° C auf 100 ccm. Der durch das Filter veranlaßte Fehler kann vernachlässigt werden. Nach dem Umschütteln wird die Flüssigkeit filtriert, wobei man sich mit Vorteil eines Glas-trichters mit einem kleinen Baumwollpfropfen bedient. Die ziemlich rasch und erst trübe durchgehende Flüssigkeit wird 1—2 mal zurückgegossen, bis ein nur schwach opaleszierendes Filtrat erhalten wird. Die Filtration durch ein Papierfilter ist weitaus zeitraubender und kaum genauer. Von dieser filtrierten Stärkelösung werden 25 oder 50 ccm (je nach dem Stärkegehalt) in ein Becherglas gebracht, mit 2—3 Tropfen Essigsäure und danach allmählich unter Umrühren mit 30 bzw. 60 ccm Alkohol (96 Vol.-Proz.) versetzt. Nach mehrstündigem Stehen (am besten über Nacht) setzt sich die Stärke vollständig und flockig ab. Sie wird dann durch ein bei 100° C in einem Wägegias getrocknetes und gewogenes Filter abfiltriert und mit 50 %igem Alkohol so lange gewaschen, bis das Filtrat beim Verdampfen auf einem Uhrglas keinen Rückstand mehr hinterläßt. Sodann verdrängt man den verdünnten Alkohol mit absolutem oder 98—99 %igem, diesen mit Äther und trocknet dann in dem Wägegläschen bei 100° bis zur Gewichtskonstanz. Die Ausfällung der Stärke ist vollkommen, wenn zur wässrigen Lösung derselben eine gleiche Menge Alkohol von 96 Gewichtsprozenten zugesetzt wird, so daß die Mischung 50 Prozent Alkohol enthält. Würde bei gleichzeitiger Stärke- und Wasserglasfüllung der Seife etwas Kieselsäure in den Stärkeniederschlag gelangen, so könnte dieser Fehler durch Veraschung des Filters samt Inhalt festgestellt und in Abzug gebracht werden.

Die ermittelte Menge Stärke, auf 100 ccm Filtrat bezogen, entspricht dem Stärkegehalt der abgewogenen Menge Seife und wird daraus auf 100 g des Untersuchungsmaterials umgerechnet.

Dextrin, das ebenfalls bisweilen in Seifen vorhanden ist, wird nach der Vorschrift des Verbandes der Seifenfabrikanten am besten aus dem in Alkohol unlöslichen Seifenrückstande mit wenig kaltem Wasser extrahiert und durch Alkoholzusatz wieder zur Ausfällung gebracht. Man gießt die überstehende Flüssigkeit ab, wäscht mit Alkohol und trocknet das Dextrin bei 100° auf gewogenem Filter. Selbstverständlich muß bei Ausfällung des Dextrins Vorsorge getroffen werden, daß keine gleichzeitige Mitfällung von anorganischen Salzen erfolgt. Eventuell mitausgefallene Salze kann man durch Veraschung des Rückstandes bestimmen und ihr Gewicht von dem Wägungsergebnis in Abzug bringen.

Zu beachten bleibt jedoch, daß das rohe Kartoffelmehl nur zu 80 % aus reiner Stärke und zu 20 % aus Fremdstoffen besteht. Will man daher die Füllung als Kartoffelmehl bestimmen, ist es erforderlich, 25 % der gefundenen Stärkemenge zu dieser hinzuzuzählen.

Zucker, der ebenfalls bei der Seifenfabrikation Verwendung findet, wird nach Inversion mit Säure entweder polarimetrisch oder durch Behandlung mit Fehlingscher Lösung bestimmt.

Für die Bestimmung von Eiweiß und Eigelb wird es, wenn sonstige organische Füllstoffe nicht vorhanden sind, im allgemeinen genügen, die in Alkohol unlöslichen Stoffe, zu denen auch die Eiweißkörper gehören, zu bestimmen und die letzteren von den übrigen alkoholunlöslichen Substanzen zu trennen.

Zur Bestimmung von Eigelb löst man die Seife in Alkohol, filtriert den Rückstand ab, wäscht aus, trocknet und verascht ihn. In der Asche bestimmt man nach den Methoden der quantitativen Analyse die Phosphorsäure. Juckenack<sup>1)</sup> nimmt an, daß ein Eidotter 1,279 % Phosphorsäureanhydrid enthält. Die zugesetzte Menge Eigelb läßt sich dann unter Zugrundelegung dieser Zahl berechnen.

**13. Bestimmung von ätherischen Ölen und Kohlenwasserstoffen.** Ätherische Öle, wie Terpentinöl u. dgl. sowie mit Wasserdämpfen flüchtige, in Wasser unlösliche Kohlenwasserstoffe werden nach dem Vorschlage des Verbandes der Seifenfabrikanten zweckmäßig durch langsame Destillation einer mit verdünnter Schwefelsäure (1 + 3) überschüssig versetzten Lösung aus etwa 30—40 g Seife und 150 ccm Wasser volumetrisch bestimmt. Zusatz einiger Bimssteinstückchen ist notwendig. Das Destillat wird in engen, auf 0,1 ccm genau kalibrierten Büretten mit Ablaßhahn aufgefangen; hierbei sind von Zeit zu Zeit die wässerigen Anteile abzulassen. Handelt es sich nur um einen allgemeinen und annähernden Überblick über den Gehalt an solchen flüchtigen Stoffen, so können die abgelesenen, wasserunlöslichen Anteile des Destillates ohne weiteres auf „Raumteile flüchtiger Stoffe in 100 Gewichtsteilen Substanz“ umgerechnet werden. Diese Methode gibt aber naturgemäß nur annähernd richtige Werte.

Höher siedende, mit gewöhnlichen Wasserdämpfen nur schwer flüchtige Kohlenwasserstoffe werden am besten durch Extraktion der Kalkseifen mit niedrig siedendem Petroläther bestimmt. Vorsichtshalber hat dann aber die Verdampfung des Lösungsmittels bei möglichst niedriger Temperatur zu erfolgen.

**14. Ermittlung von Farbstoffen.** Bei der geringen Substanzmenge, die zum Färben erforderlich ist, ist es nicht leicht zu bestimmen, welcher Farbstoff zur Anwendung gelangt ist. Einen Anhalt gewinnt man durch Auflösen der Seife in Alkohol; Mineralfarbstoffe bleiben hierbei ungelöst zurück. Liegen solche Farbstoffe nicht vor, so erkennt man Rhodamin und Fluoreszeïn leicht an der Fluoreszenz der Lösungen; ob ein Gemisch beider vorliegt, ergibt sich aus der Färbung der Seife selbst. Tropäolin ist vorhanden, wenn die gelbe Farbe der Seifenlösung beim Versetzen mit konzentrierter Säure violett wird.

**15. Bestimmung von Lanolin.** Zur Bestimmung von Lanolin oder anderen Cholesterinfetten, die der Seife behufs Überfettung zugesetzt werden, wird eine konzentrierte wässrige Seifenlösung vorsichtig mit Petroläther behandelt (man darf nicht stark schütteln, sonst entsteht eine untrennbare Emulsion); der abgehobene Petroläther hinterläßt beim Verdunsten die abgeschiedenen Cholesterinester.

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Nahrungs- und Genußmittel 1899, S. 905.



Braun<sup>1)</sup> löst etwa 10 g Seife in Wasser und fällt mit konzentrierter Kalziumchloridlösung aus, bringt auf ein gewöhnliches Filter und läßt abtropfen. Ein Auswaschen ist nicht nötig, da in dem Extraktionsmittel anorganische Salze unlöslich sind. Die Kalkseife wird bei etwa 60° C im Trockenschrank getrocknet und mit Essigäther im Soxhletapparat extrahiert.

16. Qualitativer und quantitativer Nachweis von Sauerstoff entwickelnden Substanzen. Bei der analytischen Prüfung von Sauerstoff entwickelnden Waschmitteln ist es angebracht, vor der quantitativen Bestimmung des Sauerstoffes diesen qualitativ nachzuweisen, da die diesbezüglichen Produkte vielfach bereits völlig zersetzt und frei von aktivem Sauerstoff zur Untersuchung gelangen.

Für den qualitativen Nachweis am ehesten zu empfehlen sind die sehr empfindliche Überchromsäure- oder die Titansäurereaktion. Hierbei werden etwa 2 g des zu prüfenden Materials fein zerkleinert und mit etwa 20 ccm Wasser kurze Zeit durchgeschüttelt, alsdann mit verdünnter Schwefelsäure und 1 ccm Chloroform versetzt und abermals geschüttelt, wobei die ausgeschiedenen Fettsäuren vom Chloroform aufgenommen werden. 10 ccm der wässrig sauren, nunmehr fettsäurefreien Flüssigkeit werden alsdann mit 2—3 ccm Äther überschichtet und vorsichtig mit einigen Tropfen verdünnter Kaliumbichromatlösung versetzt. Nach gründlichem Durchschütteln tritt bei Gegenwart von Sauerstoff Blaufärbung der Ätherschicht (Bildung von Überchromsäure) ein.

Bei Anwendung einer warm bereiteten Lösung von käuflicher Titansäure in konzentrierter Schwefelsäure als Reagens erhält man eine Orangegelbfärbung der wie oben vorbereiteten sauren Flüssigkeit.

Zu beachten ist jedoch, daß beide Reaktionen bei Anwesenheit von Persulfaten versagen. Zu ihrem Nachweis werden nach Fuhrmann<sup>2)</sup> etwa 2 g der zu prüfenden Seife vorsichtig mit verdünnter Salzsäure übergossen, tüchtig durchgeschüttelt und leicht erwärmt. Die saure, von den ausgeschiedenen Fettsäuren durch Filtration getrennte Lösung wird alsdann einestails mit etwas Jodzinkstärkelösung versetzt, die eine allmählich dunkler werdende Blaufärbung der Flüssigkeit erzeugt, anderenteils mit Chlorbarium auf Schwefelsäure geprüft.

Ein weiterer Nachweis für Persulfate ist durch die sogenannte Berlinerblau-Reaktion möglich, die bei der Vereinigung von Ferrozynkalium mit oxydfreiem Ferroammoniumsulfat (Mohrsches Salz) durch aktiven Sauerstoff ausgelöst wird.

Die quantitative Bestimmung des aktiven Sauerstoffes geschieht am einfachsten durch direkte Titration mit  $\frac{n}{10}$  Kaliumpermanganatlösung; es ist jedoch erforderlich, daß auch hier der eigentlichen Bestimmung eine Abscheidung und Entfernung der in der Seife enthaltenen Fettsäuren vorausgeht. In den „Einheitsmethoden zur Untersuchung von Fetten usw.“ wird hierfür die folgende Vorschrift gegeben:

<sup>1)</sup> Seifenfabrikant 1907, S. 257.

<sup>2)</sup> Seifensiederztg. 1909, S. 122f.

Man wägt genau 2 g des Untersuchungsmaterials ab, spült die Substanz mit etwa 100 ccm Wasser in eine Glasstöpselflasche von ungefähr 250 ccm Inhalt und gibt einen zur Abscheidung der Fett- und Harzsäuren genügenden Überschuß von verdünnter Schwefelsäure (1 + 3) hinzu. Nach Zusatz von 5 ccm reinen Chloroforms wird geschüttelt, dann kurze Zeit bis zum Absetzen der Chloroformschicht beiseite gestellt und schließlich mit Permanganatlösung bis zur bleibenden Rosafärbung titriert. War die Permanganatlösung genau  $\frac{n}{10}$  stark, so ergibt sich der Prozentgehalt an aktivem Sauerstoff für 100 g des Untersuchungsmaterials durch einfache Multiplikation des Permanganatverbrauches mit 0,04. 1 g wirksamer Sauerstoff entspricht 4,88 g Natriumsuperoxyd oder 9,63 g Natriumperborat ( $\text{NaBO}_3 + 4 \text{H}_2\text{O}$ ).

Für die quantitative Bestimmung von Persulfaten empfiehlt sich aber wieder ein von Fuhrmann angegebenes Verfahren mit Ferroammonsulfat, das zuvor gegen  $\frac{n}{10}$  Kaliumpermanganatlösung eingestellt wird. Dabei verfährt man wie folgt:

Man wägt genau 2 g der zur Untersuchung stehenden Seife bzw. Seifenpulver ab, verteilt sie in einem Becherglas oder dgl. in 100 ccm Wasser und setzt verdünnte Schwefelsäure und 10 ccm Ferroammonsulfatlösung hinzu. Unter Umrühren erhitzt man nun bis zum Kochen und setzt dieses fort, bis sich die Fettsäuren oben klar abgeschieden haben. Man läßt nun abkühlen, bringt die Flüssigkeit in eine Glasstöpselflasche von 250 ccm und spült das Becherglas erst mit etwa 5 bis 10 ccm Chloroform, dann mit Wasser nach.

Die weitere Titration erfolgt mit Permanganatlösung, d. h. man läßt unter Umschütteln soviel Permanganatlösung hinzufließen, bis die Flüssigkeit dauernd rosafarben bleibt.

Zur Berechnung zieht man die gefundenen ccm Permanganatlösung von der Anzahl der ccm ab, die von den 10 ccm Ferroammonsulfatlösung bei ihrer Wertbestimmung allein verbraucht wurden, und erhält so die Anzahl ccm, welche dem in 2 g Substanz vorhandenen aktiven Sauerstoff entsprechen. Mit 0,04 multipliziert ergeben sie den Prozentgehalt an aktivem Sauerstoff. Hierbei wird vorausgesetzt, daß eine Permanganatlösung von genau Zehntelnormalstärke vorlag. Es entspricht dann 1 g wirksamer Sauerstoff 0 = 14,9 g Natriumpersulfat,  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_8$  (100 %).

Wie Boßhard und Zwicky<sup>1)</sup> nachgewiesen haben, dürfen die beschriebenen Methoden jedoch keinen Anspruch auf völlige Genauigkeit erheben, da das zum Ausschütteln der Fettsäuren verwandte Chloroform, wenn es nicht von Zersetzungsprodukten völlig frei ist, stets selbst Permanganatlösung verbraucht. Auch durch die Anwesenheit von Riechstoffen und anderen reduzierend wirkenden Substanzen werden unzuverlässige Analysenresultate bedingt. Die besten Werte ergibt stets die gasvolumetrische Bestimmung des Sauerstoffes, welcher beispielsweise von Perboraten bei der Behandlung mit Permanganat oder Braunstein in saurer Lösung entbunden wird. Der Prozentgehalt p an aktivem Sauerstoff wird nach folgender Formel berechnet;

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. angew. Chemie 23, S. 1153 (1910).

$$P = \frac{16 \cdot b}{224 \cdot a},$$

worin  $b$  das bei der Analyse entwickelte Sauerstoffvolumen in ccm bei  $0^\circ$  und 760 mm Druck und  $a$  die Anzahl Gramm der angewandten Substanz bedeutet.

17. **Untersuchung medikamentöser Seifen.** Die Untersuchung medikamentöser Seifen bietet wegen der Mannigfaltigkeit der gegebenen Möglichkeiten überaus große Schwierigkeiten, weshalb hier unter Hinweis auf die vorhandene Spezialliteratur<sup>1)</sup> auf eine eingehendere Behandlung verzichtet werden muß.

### Berechnung der Ausbeute der Analyse.

Bei Besprechung der Kalkulation in der Seifenfabrikation ist bereits auf die Bedeutung der Ausbeuteberechnung hingewiesen. Im folgenden sollen diesbezüglich jedoch noch einige weitere Einzelheiten gegeben werden.

Von dem Praktiker wird die Berechnung der Ausbeute eines Sudes häufig in der Weise vorgenommen, daß er, wie schon oben ausgeführt, den Fettsäuregehalt der Seife ermittelt und daraus nach einer einfachen Proportion die Ausbeute berechnet. Hat man z. B. in einer Kernseife 66,25 % Fettsäure gefunden, so stellt man, ausgehend von der Voraussetzung, daß das verarbeitete Neutralfett 94 % Fettsäure enthielt, die Proportion auf:

$$66,25 : 100 = 94 : x,$$

woraus sich für  $x$  141,90 % ergibt. Dieser Schluß ist nun aber insofern nicht gerechtfertigt, als die Fette mehr oder, wenn sie mit Wasser und Schmutz verunreinigt sind, erheblich weniger Fettsäuren enthalten können.

Auf der anderen Seite wird vielfach der Fehler gemacht, daß die gefundenen Fettsäurehydrate mit den angewandten Fetten identisch angenommen werden und dann bei gefundenen 66,25 % Fettsäuren gesagt wird:

$$66,25 : 100 = 100 : x,$$

so daß sich auf diese Weise eine Ausbeute von über 150 % ergibt, während sie in Wirklichkeit erheblich weniger beträgt.

Besser und in sehr vielen Fällen ausreichend verfährt man, wenn man von der Voraussetzung ausgeht, daß die meisten zur Verwendung gelangenden Fette aus den Triglyzeriden der Palmitinsäure, der Stearinsäure und der Ölsäure bestehen — für Kokosöl und Palmkernöl stimmt diese Annahme freilich nicht —, und das mittlere Molekulargewicht dieser drei Glyzeride mit 860, bzw. das dreifache mittlere Molekulargewicht der entsprechenden drei Fettsäuren mit 822 den Berechnungen zugrunde legt. Die gefundenen Fettsäuren verhalten sich also zu dem ihnen entsprechenden Neutralfett wie 822 : 860, d. h. wie 1 : 1,0462.

<sup>1)</sup> Schrauth, Die medikamentösen Seifen. Berlin 1914 (Julius Springer).

Man braucht daher die gefundenen Fettsäuren lediglich mit 1,0462 zu multiplizieren, um das gesuchte Fett zu erhalten. Besitzen also 100 g Seife einen Fettsäuregehalt von 66,25 %, so beträgt die darin verarbeitete Fettmenge  $66,25 \times 1,0462 = 69,31$  g. Wir kommen demnach zu der Proportion:

$$69,31 : 100 = 100 : x, \quad x = 144,27.$$

Die Ausbeute beträgt also etwas über 144 %.

### Der Handelswert der Seifen.

Der Verband der Seifenfabrikanten hat für eine Reihe von Seifenfabrikaten die folgenden Begriffsbestimmungen normiert<sup>1)</sup>, die hier ebenfalls mitgeteilt seien.

1. Unter reinen Kernseifen versteht man alle nur aus festen und flüssigen Fetten sowie Fettsäuren auch unter Zusatz von Harz durch Siedeprozesse hergestellten, aus ihren Lösungen durch Salze oder Salzlösungen (auf Unterlauge oder Leimniederschlag) abgeschiedenen, technisch reinen Seifen mit einem Mindestgehalt von 60 % Fettsäurehydraten einschließlich Harzsäure.

2. Unter reinen Schmierseifen versteht man solche, die mindestens 36 % Fettsäurehydrate inklusive Harzsäure enthalten und technisch rein sind.

3. Bei Fettsäurebestimmungen in Seifen und Seifenpulvern sind stets Fettsäurehydrate und nicht Fettsäureanhydride in Rechnung zu stellen. Harzsäuren rechnen als Fettsäurehydrate.

Es dürfte im Interesse der Allgemeinheit empfehlenswert sein, diesen Bestimmungen auch künftighin eine besondere Aufmerksamkeit entgegen zu bringen.

---

<sup>1)</sup> Einheitsmethoden, S. 92.

## Anhang.

### Hilfstabellen für die Seifenfabrikation.

#### I. Tabelle

für die zur Verseifung der Fette und Öle nötigen Mengen  
chemisch reinen Natriumhydrats und Kaliumhydrats.

Öl bzw. Fett	Durchschnitt- liche Verseifungszahl	Zur Verseifung nötige Menge Natriumhydrat in Prozenten	Zur Verseifung nötige Menge Kaliumhydrat in Prozenten
Leinöl . . . . .	193	13,80	19,30
Hanföl . . . . .	192,5	13,75	19,25
Sonnenblumenöl . . . . .	193,5	13,83	19,35
Maisöl . . . . .	191	13,64	19,10
Sojabohnenöl . . . . .	192	13,70	19,20
Kottonöl . . . . .	194	13,86	19,40
Erdnußöl . . . . .	193,5	13,83	19,35
Sesamöl . . . . .	190,5	13,61	19,05
Rizinusöl . . . . .	181,5	12,97	18,15
Rüböl . . . . .	179	12,80	17,90
Olivenöl . . . . .	192	13,70	19,20
Klaunenöl . . . . .	194	13,86	19,40
Japantran . . . . .	191	13,64	19,10
Waltran . . . . .	188	13,43	18,80
Kottonstearin . . . . .	195	13,93	19,50
Palmöl . . . . .	199	14,20	19,90
Pflanzentalg . . . . .	200	14,29	20,00
Schweinefett . . . . .	195,5	13,96	19,55
Knochenfett . . . . .	191	13,64	19,10
Talg . . . . .	198	14,14	19,80
Palmkernöl . . . . .	248	17,70	24,80
Kokosöl . . . . .	253	18,07	25,30
Harz, hell . . . . .	178	12,70	17,80
Harz, dunkel . . . . .	165	11,80	16,50

#### II. Tabelle

für die zur Verseifung der Fette und Öle nötigen Mengen  
technischen Ätznatrons und technischer Kalilauge von 50° Bé.

Fett bzw. Öl	Erforderliche Menge techn. Ätznatrons pro 100 kg Fett			Nötige Menge Kali- lauge von 50° Bé. pro 100 kg Fett
	120 gräd.	125 gräd.	128—130 gräd.	
Leinöl . . . . .	15,33	14,53	14,15	39,79
Hanföl . . . . .	15,28	14,47	14,10	39,69
Sonnenblumenöl . . . . .	15,37	14,56	14,18	39,89
Maisöl . . . . .	15,16	14,36	14,00	39,38
Sojabohnenöl . . . . .	15,22	14,42	14,05	39,58

II. Tabelle (Fortsetzung).

Fett bzw. Öl	Erforderliche Menge techn. Atznatrons pro 100 kg Fett			Nötige Menge Kalilauge von 50° Bé. pro 100 kg Fett
	120 gräd.	125 gräd.	128—130 gräd.	
Kottonöl . . . . .	15,40	14,59	14,21	40,00
Erdnußöl . . . . .	15,37	14,56	14,18	39,89
Sesamöl . . . . .	15,12	14,33	13,96	39,28
Rizinusöl . . . . .	14,41	13,65	13,30	37,42
Rüböl . . . . .	14,22	13,47	13,13	36,91
Olivenöl . . . . .	15,22	14,42	14,06	39,68
Klauenöl . . . . .	15,40	14,59	14,21	40,00
Japantran . . . . .	15,16	14,36	14,00	39,38
Waltran . . . . .	14,92	14,14	13,77	38,76
Kottonstearin . . . . .	15,48	14,66	14,29	40,21
Palmöl . . . . .	15,78	14,95	14,56	41,03
Pflanzenalg . . . . .	15,88	15,04	14,65	41,24
Schweinefett . . . . .	15,51	14,70	14,32	40,31
Knochenfett . . . . .	15,16	14,36	14,00	39,38
Talg . . . . .	15,71	14,88	14,50	40,82
Palmkernöl . . . . .	19,67	18,63	18,15	51,13
Kokosöl . . . . .	20,08	19,02	18,53	52,16
Harz, hell . . . . .	14,11	13,37	13,03	36,70
Harz, dunkel . . . . .	13,11	12,42	12,10	34,02

III. Tabelle  
für die pro 100 kg Fettsäuren nötigen Alkalimengen.

Fettsäure von	Pro 100 kg Fettsäure erforderliche Menge techn. Atznatrons			Nötige Menge Kalilauge von 50° Bé. pro 100 kg Fettsäure	Nötige Menge Ammoniak-Soda pro 100 kg Fettsäure
	120 gräd.	125 gräd.	128—130 gräd.		
Leinöl . . . . .	16,03	15,19	14,80	41,61	19,48
Hanföl . . . . .	15,98	15,13	14,74	41,49	19,43
Sonnenblumenöl . . . . .	16,07	15,23	14,83	41,72	19,53
Maisöl . . . . .	15,84	15,01	14,63	41,16	19,23
Sojabohnenöl . . . . .	15,91	15,07	14,69	41,37	19,36
Kottonöl . . . . .	16,11	15,26	14,86	41,83	19,59
Erdnußöl . . . . .	16,07	15,23	14,83	41,72	19,53
Sesamöl . . . . .	15,80	14,98	14,60	41,05	19,17
Rizinusöl . . . . .	15,03	14,23	13,87	39,02	18,07
Rüböl . . . . .	14,82	14,04	13,68	38,47	17,81
Olivenöl . . . . .	15,91	15,07	14,69	41,37	19,36
Klauenöl . . . . .	16,11	15,26	14,86	41,83	19,59
Japantran . . . . .	15,84	15,01	14,63	41,16	19,23
Waltran . . . . .	15,58	14,77	14,38	40,48	18,74
Kottonstearin . . . . .	16,23	15,37	15,00	42,17	19,78
Palmöl . . . . .	16,52	15,65	15,24	42,86	20,11
Pflanzenalg . . . . .	16,63	15,75	15,34	43,19	20,22
Schweinefett . . . . .	16,22	15,38	14,98	42,16	19,74
Knochenfett . . . . .	15,84	15,01	14,63	41,16	19,23
Talg . . . . .	16,45	15,58	15,18	42,74	20,01
Olein . . . . .	15,71	14,88	14,50	40,82	19,11
Palmkernöl . . . . .	20,84	19,74	19,23	54,17	25,36
Kokosöl . . . . .	21,30	20,17	19,65	55,33	25,90



IV. Tabelle.  
Volumgewicht von Kalilauge bei 15 Grad C nach Gerlach.

Prozent Ätzkali	Spez. Gewicht	Prozent Ätzkali	Spez. Gewicht	Prozent Ätzkali	Spez. Gewicht	Prozent Ätzkali	Spez. Gewicht
1	1,009	16	1,137	31	1,300	46	1,488
2	1,017	17	1,146	32	1,311	47	1,499
3	1,025	18	1,155	33	1,324	48	1,511
4	1,033	19	1,166	34	1,336	49	1,527
5	1,041	20	1,177	35	1,349	50	1,539
6	1,049	21	1,188	36	1,361	51	1,552
7	1,058	22	1,198	37	1,374	52	1,565
8	1,065	23	1,209	38	1,387	53	1,578
9	1,074	24	1,220	39	1,400	54	1,590
10	1,083	25	1,230	40	1,411	55	1,604
11	1,092	26	1,241	41	1,425	56	1,618
12	1,101	27	1,252	42	1,438	57	1,630
13	1,111	28	1,264	43	1,450	58	1,641
14	1,119	29	1,278	44	1,462	59	1,655
15	1,128	30	1,288	45	1,475	60	1,667

V. Tabelle.  
Volumgewicht von Natronlauge bei 15 Grad C nach Gerlach  
und Schiff.

Prozent- gehalt an Ätznatron	Spez. Gewicht	Prozent- gehalt an Ätznatron	Spez. Gewicht	Prozent- gehalt an Ätznatron	Spez. Gewicht	Prozent- gehalt an Ätznatron	Spez. Gewicht
1	1,012	16	1,181	31	1,343	46	1,499
2	1,023	17	1,192	32	1,351	47	1,508
3	1,035	18	1,202	33	1,363	48	1,519
4	1,046	19	1,213	34	1,374	49	1,529
5	1,059	20	1,225	35	1,384	50	1,540
6	1,070	21	1,236	36	1,395	51	1,550
7	1,081	22	1,247	37	1,405	52	1,560
8	1,092	23	1,258	38	1,415	53	1,570
9	1,103	24	1,269	39	1,426	54	1,580
10	1,115	25	1,279	40	1,437	55	1,591
11	1,126	26	1,290	41	1,447	56	1,601
12	1,137	27	1,300	42	1,456	57	1,611
13	1,148	28	1,310	43	1,468	58	1,622
14	1,159	29	1,321	44	1,478	59	1,633
15	1,170	30	1,332	45	1,488	60	1,643

VI. Tabelle.  
Volumgewicht von Sodalösung bei 15 Grad C, ihr Baumé-Grad und ihr Gehalt an wasserfreier und kristallisierter Soda mit 10 Molekülen Wasser.

Spez. Gewicht	Grade Bé	Prozent Gehalt an		Gehalt eines Kubikmeters Lösung an	
		wasserfreier Soda	kristallisierter Soda	wasserfr. Soda in Kilogramm	kristall. Soda in Kilogramm
1,007	1	0,67	1,807	6,8	18,2
1,014	2	1,33	3,587	13,5	36,4
1,022	3	2,09	5,637	21,4	57,6
1,029	4	2,76	7,444	28,4	76,6
1,036	5	3,43	9,251	35,5	95,8
1,045	6	4,29	11,570	44,8	120,9
1,052	7	4,94	13,323	52,0	140,2
1,060	8	5,71	15,400	60,5	163,2
1,067	9	6,37	17,180	68,0	183,3
1,075	10	7,12	19,203	76,5	206,4
1,083	11	7,88	21,252	85,3	230,2
1,091	12	8,62	23,248	94,0	253,6
1,100	13	9,43	25,432	103,7	279,8
1,108	14	10,19	27,482	112,9	304,5
1,116	15	10,95	29,532	122,2	329,6
1,125	16	11,81	31,851	132,9	358,3
1,134	17	12,61	34,009	143,0	385,7
1,142	18	13,16	35,493	150,3	405,3
1,152	19	14,24	38,405	164,1	442,4

VII. Tabelle.  
Gehalt und Volumgewicht von Pottaschelösung bei 15 Grad C.

Volumgewicht der Lösung	Prozentgehalt an reiner Pottasche	Volumgewicht der Lösung	Prozentgehalt an reiner Pottasche	Volumgewicht der Lösung	Prozentgehalt an reiner Pottasche
1,00914	1	1,18265	19	1,38279	37
1,01829	2	1,19286	20	1,39476	38
1,02743	3	1,20344	21	1,40673	39
1,03658	4	1,21402	22	1,41870	40
1,04572	5	1,22459	23	1,43104	41
1,05513	6	1,23517	24	1,44338	42
1,06454	7	1,24575	25	1,45573	43
1,07396	8	1,25681	26	1,46807	44
1,08337	9	1,26787	27	1,48041	45
1,09278	10	1,27893	28	1,49314	46
1,10258	11	1,28999	29	1,50588	47
1,11238	12	1,30105	30	1,51861	48
1,12219	13	1,31261	31	1,53135	49
1,13199	14	1,32417	32	1,54408	50
1,14179	15	1,33573	33	1,55728	51
1,15200	16	1,34729	34	1,57048	52
1,16222	17	1,35885	35	1,57079	53,024
1,17243	18	1,37082	36		

VIII. Tabelle.  
Gehalt wässriger Laugen an Kali- und Natronhydrat  
bei 15 Grad C.

Grade Bé	Spez. Gewicht	KOH %	NaOH %	Grade Bé	Spez. Gewicht	KOH %	NaOH %
1	1,007	0,9	0,61	26	1,220	24,2	19,58
2	1,014	1,7	1,20	27	1,231	25,1	20,59
3	1,022	2,6	2,00	28	1,241	26,1	21,42
4	1,029	3,5	2,71	29	1,252	27,0	22,64
5	1,037	4,5	3,35	30	1,263	28,0	23,67
6	1,045	5,6	4,00	31	1,274	28,9	24,81
7	1,052	6,4	4,64	32	1,285	29,8	25,80
8	1,060	7,4	5,29	33	1,297	30,7	26,83
9	1,067	8,2	5,87	34	1,308	31,8	27,80
10	1,075	9,2	6,55	35	1,320	32,7	28,83
11	1,083	10,1	7,31	36	1,332	33,7	29,93
12	1,091	10,9	8,00	37	1,345	34,9	31,22
13	1,100	12,0	8,68	38	1,357	35,9	32,47
14	1,108	12,9	9,42	39	1,370	36,9	33,69
15	1,116	13,8	10,06	40	1,383	37,8	34,96
16	1,125	14,8	10,97	41	1,397	38,9	36,25
17	1,134	15,7	11,84	42	1,410	39,9	37,47
18	1,142	16,5	12,64	43	1,427	40,9	38,80
19	1,152	17,6	13,55	44	1,438	42,1	39,99
20	1,162	18,6	14,37	45	1,453	43,4	41,41
21	1,171	19,5	15,13	46	1,468	44,6	42,93
22	1,180	20,5	15,91	47	1,483	45,8	44,38
23	1,190	21,4	16,77	48	1,498	47,1	46,15
24	1,200	22,4	17,67	49	1,514	48,3	47,60
25	1,210	23,3	18,58	50	1,530	49,4	49,02

IX. Tabelle.  
Technische Glycerin-Ausbeute einiger Fette und Öle.

Name des Fettes	Verseifungs- Zahl	Theoretischer Glycerin- Gehalt	Theoretischer Gehalt an Glycerin von 28° Bé.	Durchschnittl. Gehalt an freien Fettsäuren	Durchschnittl. Ausbeute an Glycerin von 28° Bé. in der Praxi
		%	%	%	%
Kokosöl . . .	250—257	13,5	15,0	2—20	12,0
Palmkernöl . .	247—250	13,0	14,7	2—10	12,1
Palmöl . . . .	200—202	10,8	12,0	12—20	8,5
Talg . . . . .	195—198	10,5	11,7	1—10	10,0
Olivenöl . . .	185—191	9,9	11,0	3—8	10,0
Kottonöl . . .	191—193	10	11,5	0—2	9,9
Leinöl . . . .	190—195	10	11,5	1—3	9,5
Sesamöl . . . .	187—190	10	11,5	0,7—17	8,0
Erdnußöl . . .	189—192	10	11,5	6—25	7,5
Maisöl . . . .	188—191	10	11,5	0,5—2	7,5
Knochenfett . .	190—205	10	11,5	10—30	7,5
Rizinusöl . . .	176—180	9,5	10,5	3—6	6,5
Tran . . . . .	185—190	9,9	11,0	1—5	6,5

X. Tabelle  
über den theoretischen Gehalt an Glyzerin und Fettsäuren  
in den Fetten und Ölen, sowie die Menge des bei der  
Spaltung hinzutretenden Wassers.

Fett oder Öl	Theoretischer Reinglyzerin- gehalt in 100 kg Fett	Menge des bei der Spaltung von 100 kg Fett hinzutretenden Wassers	Menge der in 100 kg Neutral- fett enthaltenen Fettsäuren
Leinöl . . . . .	10,57	6,20	95,63
Hantöl . . . . .	10,54	6,19	95,65
Sonnenblumenöl . .	10,60	6,22	95,62
Maisöl . . . . .	10,46	6,14	95,68
Sojabohnenöl . . .	10,51	6,17	95,66
Kottonöl . . . . .	10,63	6,24	95,61
Erdnußöl . . . . .	10,60	6,22	95,62
Sesamöl . . . . .	10,43	6,12	95,69
Rizinusöl . . . . .	9,94	5,83	95,89
Rüböl . . . . .	9,80	5,75	95,95
Olivenöl . . . . .	10,51	6,17	95,66
Klauenöl . . . . .	10,63	6,24	95,61
Japantranöl . . . .	10,46	6,14	95,68
Waltran . . . . .	10,30	6,04	95,74
Kottonstearin . . .	10,68	6,27	95,36
Palmöl . . . . .	10,90	6,40	95,50
Pflanzenalg . . . . .	10,95	6,43	95,48
Schweinefett . . . .	10,70	6,30	95,60
Knochenfett . . . .	10,46	6,14	95,68
Talg . . . . .	10,84	6,36	95,52
Palmkernöl . . . . .	13,58	7,97	94,39
Kokosöl . . . . .	13,86	8,13	94,27

XI. Tabelle.

Es geben beim Auflösen in Wasser:

a) 100 kg 125° Ätznatron	b) 100 kg 98 % Soda
940 kg Lauge von 15° Bé	590 kg Lösung von 20° Bé.
690 „ „ „ 20° „	530 „ „ „ 22° „
530 „ „ „ 25° „	458 „ „ „ 25° „
420 „ „ „ 30° „	372 „ „ „ 30° „
305 „ „ „ 38° „	310 „ „ „ 35° „
290 „ „ „ 40° „	280 „ „ „ 38° „
c) 100 kg 98 % Pottasche.	d) 100 kg Kochsalz.
905 kg Lösung von 15° Bé.	920 kg Salzwasser von 10° Bé.
605 „ „ „ 20° „	740 „ „ „ 13° „
505 „ „ „ 25° „	615 „ „ „ 15° „
415 „ „ „ 30° „	455 „ „ „ 20° „
	365 „ „ „ 24° „
e) 100 kg Chlorkalium.	
855 kg Lösung von 10° Bé.	
655 „ „ „ 13° „	
555 „ „ „ 15° „	
420 „ „ „ 20° „	

## Zusammenstellung der die Verfahren zur Herstellung von Seifen betreffenden Deutschen Reichspatente aus den Klassen 23 und 30.

**16480.** Kl. 23, vom 12. April 1881. Erloschen 1883.

A. Osterberg-Gracter in Stuttgart.

**Verfahren zur Darstellung von Kernschwimmseife.**

Patentanspruch: Verfahren zur Darstellung von Kernschwimmseife aus Fetten unter Zusatz von Flohsamen und doppeltkohlensaurem Natron.

**17770.** Kl. 23, vom 20. Juli 1881. Erloschen 1885.

Charles S. Higgins in Brooklyn (V. St. A.).

**Neuerung in der Fabrikation von Seifen.**

Patentanspruch: Zusatz von krystallisierter Stearinsäure oder Stearin zu Harz-fettseifen in geschmolzenem Zustande behufs Erzielung einer größeren Konsistenz der Seife.

**18214.** Kl. 23, vom 19. Juli 1881. Erloschen 19. Oktober 1882.

R. Dutton & Co. in Frankfurt a. M.

**Neuerung in der Seifenfabrikation.**

Patentanspruch: Konzentrieren der mit Ätznatron abgeschiedenen Unter-lauge während des Neutralisierens derselben mit Fett, also vor dem Aussalzen.

**21585.** Kl. 23, vom 12. April 1882. Erloschen 1894.

Dr. Oskar Liebreich in Berlin.

**Anwendung von kaltverseifbare Fette enthaltenden Früchten in stark zer-kleinertem Zustande zur Seifenbereitung.**

Patentanspruch: Verfahren zur Darstellung von Seifen aus kaltverseifbare Fette enthaltenden Früchten durch Behandeln der frischen, lufttrockenen oder gerösteten und stark zerkleinerten Palmfrucht und Alkalilaugen und Wasser in den angegebenen Verhältnissen und nachherige Trennung der gebildeten Seife von der Zellulose durch Kolieren und Abpressen.

**21906.** Kl. 23, vom 20. Juni 1882. Erloschen 1882.

Klara Simon in Berlin.

**Verfahren und Apparat zur Herstellung von ozonhaltigem Terpentinöl und zur Anwendung desselben als Seifenzusatz.**

Patentanspruch: Die Verwendung von auf elektrischem Wege hergestellten und durch Terpentinöl gebundenem Ozon zur Seife.

**28195.** Kl. 23, vom 6. Juni 1882. Erloschen 1885. Reithofer & Neffe in Wien.  
**Verfahren zur Erzeugung von Seifenblättern durch Hindurchführung von endlosem Rollenpapier durch eine warme Seifenlösung.**


Patentanspruch: Verfahren, mit Seife überzogenes Papier dadurch zu erzeugen, daß man sogenanntes endloses Rollenpapier von einer Abrollvorrichtung in ge-spanntem ebenen Zustande über Streichlineal oder Walzen durch eine flüssige, heiße Seifenlösung zieht, auf beiden Seiten von der überschüssigen Seife befreit und auf eine Aufrollvorrichtung rollt oder in eine Schneidevorrichtung leitet, wobei das Papier schon auf dem Wege von der Abstreifvorrichtung nach der Aufroll- oder der Scheidevorrichtung durch Passieren über geheizte Walzen ge-trocknet wird.

**27825.** Kl. 23, vom 19. September 1883. Erloschen 1897.

Wilhelm Rödiger in Magdeburg.

**Verfahren der Anwendung von doppelkohlensauren Salzen, um freies und kohlensaures Alkali in Seifen in das zweidrittelsaure Salz überzuführen.**

**Patentanspruch:** Bei der Fabrikation von Seifen aller Art die Anwendung einer Lösung von doppelkohlensaurem Natron oder eines anderen zweifach kohlensauren Salzes zur Überführung des vorhandenen freien Ätznatron in kohlensaures Natron, sowie auch zur Überführung des auf diese Weise gebildeten oder des in der Seife etwa schon enthaltenen, einfach kohlensauren Natrons in die Doppelverbindung



bei Temperaturen, welche unter der Zersetzungstemperatur des doppelkohlensauren Salzes liegen.

**29290.** Kl. 23, vom 8. April 1884. Erloschen 1895.

Fabrik Chemischer Produkte, A. G. in Berlin.

**Verfahren der Trennung des Seifenkernes von der Unterlauge durch Zentrifugieren.**

**Patentanspruch:** Das Verfahren zur Herstellung von Kernseifen durch eine sofort nach dem Aussalzen vor dem Abkühlen vorgenommene Zentrifugierung in heißem Zustande und nachheriges Abkühlen des in geeigneten Formen aufgefangenen Kernes, wodurch ein Produkt erhalten wird, welches in praktisch-technischem Sinne vollständig neutral und laugenfrei ist und eine größere Härte und größere spezifische Dichtigkeit, sowie einen geringeren Wassergehalt besitzt, als das nach dem bekannten Verfahren erzeugte.

**29447.** Kl. 23, vom 11. Dezember 1883. Erloschen 16. April 1885.

James Longmore in Liverpool.

**Verfahren zur Gewinnung hellfarbiger Seife oder hellfarbiger Fettsäuren aus rohem Baumwollsaamenöl oder dessen Reinigungsrückständen.**

**Patentanspruch:** Ein Verfahren zur Gewinnung hellfarbiger Seife oder hellfarbiger Fettsäuren aus rohem Baumwollsaamenöl oder aus den Reinigungsrückständen dieses Öles, welches Verfahren darin besteht, daß man das Öl oder die Rückstände in irgendeiner bekannten Weise verseift, die erhaltene Seifenlösung dann statt mit Kochsalz mit Ätznatronlauge aussalzt, die Unterlauge mit dem darin gelösten Farbstoffe abzieht und endlich die zurückbleibende Seife durch Zusatz oxydierender oder Chlor abgebender Substanzen bleicht, eventuell noch durch eine Mineralsäure die Fettsäuren ausscheidet.

**34625.** Kl. 23, vom 12. Juni 1885. Erloschen 1893.

H. Schuster in Lendsiedel.

**Verfahren zur Herstellung von Kali-Ammoniakseife.**

**Patentanspruch:** Verfahren zur Herstellung einer harten Kali-Ammoniakseife durch Verseifen von Olivenöl oder einem ähnlichen Öl mit einem Gemisch von Ammoniaklösung und Kalilauge bei mäßiger Erwärmung in geschlossenem Gefäße.

**38457.** Kl. 23, vom 9. April 1886. Erloschen 1890.

W. Kirchmann in Ottensen.

**Verfahren zur Herstellung neutraler und überneutraler Seife durch Zusatz von sulfoleinsaurem Ammoniak bzw. Sulfoleinsäure.**

**Patentanspruch:** Herstellung neutraler und überneutraler Seifen durch bestimmten Zusatz von sulfoleinsaurem Ammoniak bzw. Sulfoleinsäure.

**38468.** Kl. 23, vom 7. Mai 1886. Erloschen 1892.

G. A. Mangoldt in Frankfurt a. M.

**Verfahren zur Herstellung einer Seife, bei deren Gebrauch die Bildung freien Alkalis vermieden wird.**

**Patentanspruch:** Verfahren zur Herstellung einer Seife, die aus 2 Äquivalenten Basis, 1 Äquivalent Fettsäure und 2 Äquivalenten Kohlensäure besteht, zur Vermeidung eines Angegriffenwerdens der zu reinigenden Gegenstände, welches Verfahren darin besteht, daß den reinen oder mit sonstigen Alkalien oder Salzen vermischten fettsauren Salzen nach stattgefundener Ver-



bindung und nachdem die Temperatur unter 100° C gesunken ist, doppelt-kohlensanre Alkalien in solchem Verhältnis beigemischt werden, daß der in den fettsauren Salzen enthaltenen Basis ein weiteres Äquivalent Kohlensäure gegenübersteht, sodaß bei der durch die Verdünnung mit Wasser stattfindenden Zerlegung der fettsauren Salze sich keine ätzenden Alkalien bilden können, sondern aus diesen und den beigegebenen doppelkohlensauren Alkalien einfach kohlensaure Salze entstehen, ohne Rücksicht auf die Art der Basis (Kali oder Natron oder beliebige Verhältnisse beider) und auf den Wassergehalt bzw. die von letzterem abhängende äußere Beschaffenheit des Präparates.

**40101.** Kl. 23, vom 22. Oktober 1886. Erloschen 1887.

Gustav Linget und Jules Viaudey in Paris.

**Neuerung in dem Verfahren zur Herstellung von Seife unter gleichzeitiger Gewinnung einer glyzerinhaltigen Lauge.**

Patentanspruch: Verfahren zur Verseifung der Fette, dadurch gekennzeichnet, daß letzere unter gewöhnlichem Luftdruck zu gleicher Zeit mit alkalischen Laugen von 30 bis 40° Bé. und einer gesättigten Salzlösung behandelt werden.

**43340.** Kl. 23, vom 22. Juli 1887. Erloschen 1889.

Karl Polony in Wien.

**Verfahren zur Herstellung von Natronseife bei Verseifung der Fette mittels Ammoniak.**

Patentanspruch: Ein Verfahren der Herstellung von Natronseifen, wesentlich charakterisiert durch die Umwandlung einer auf bekannte Weise hergestellten Ammoniakseife in eine Natronseife durch direkte Behandlung der ersteren mit Kochsalz.

**45960.** Kl. 23, vom 5. April 1888. Erloschen 1893.

Wilhelm Rödiger in Firma Kluge & Co. in Magdeburg.

**Verfahren zur Darstellung harter Seifen.**

Patentanspruch: Darstellung harter Seifen aus harzsaurem Natron durch Einmischung von wasserentziehenden Stoffen, besonders wasserfreiem kohlensauren Natron in dasselbe.

**49119.** Kl. 23, vom 22. März 1888. Erloschen 1893.

John Thomson in London.

**Herstellung von antiseptischen Seifen.**

Patentanspruch: Die Herstellung von antiseptischen Seifen durch Zusatz von Quecksilberjodid, in Jodkalium im Überschuß gelöst, oder von Quecksilberkarbonat oder Quecksilberzyanid, in Kalium- oder Natriumhydrat im Überschuß gelöst, zu der noch nicht erstarrten oder im Wasserbad erweichten Seifenmasse.

**50817.** Kl. 23, vom 14. November 1888. Erloschen 1893.

Wilhelm Rödiger in Firma Kluge & Co. in Magdeburg.

**Neuerung in der Darstellung harter Harzseifen.**

Zusatz zum Patent Nr. 45960 vom 5. April 1888.

Patentansprüche: 1. Bei der im Hauptpatent Nr. 45960 beschriebenen Darstellung harter Harzseifen das Verfahren, den Zusatz des wasserfreien, kohlensauren Natriums zu dem harzsauren Natrium so zu regulieren, daß ein hartes Hydrat des letzteren sich bilden kann, indem a) die Bindung des überschüssigen Wassers durch das zugesetzte wasserfreie Natriumkarbonat mittels Temperaturerhöhung bis auf 80° oder durch Zusatz von 5% Chlornatrium oder durch beide Mittel gefördert wird, oder b) bei Vorhandensein von weichen wasserarmen, harzsauren Natrium die Bildung des Hydrats durch Zusatz von Wasser oder Krystallsoda in auszubprobierender Menge herbeigeführt wird.

2. Die Anwendung dieses Verfahrens auf die Herstellung von Harzfettseifen, deren an Natron gebundene Säuren zu mehr als 50% aus Harzseifen bestehen.

**51496.** Kl. 23, vom 7. Juli 1889. Erloschen 1903.

Dr. phil. Heinrich Eurich in Karlstadt a. M.

**Verfahren zur Herstellung von harten Natron- und Kaliseifen.**

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung von harten Kali- und Natronseifen und Kalinatronseifen durch Eingießen von geschmolzenem Alkali in geschmolzenes Fett oder Harz in dünnem Strahle unter fleißigem Umrühren und Erhaltung des Gemisches auf einer Temperatur nicht unter 100° C, bis die Verseifung vollständig beendet ist.

**55065.** Kl. 23, vom 25. Februar 1890. Erloschen 1905.

Antatole des Cressonières und Ernest des Cressonières, beide in Brüssel.

**Verfahren und Walzenstuhl zur Herstellung von harten und Toiletteseifen.**

Patentanspruch: Ein Verfahren zur Herstellung von harten bzw. Toiletteseifen, bestehend in Behandlung der flüssigen Seifenmasse in der Weise, daß sie sofort nach Austritt aus einem Reservoir durch eine unter demselben angeordnete Vorrichtung die Form eines dünnen, sich kontinuierlich durch allmähliches Erstarren bildenden Blattes annimmt, welches in dem Maße, wie es entsteht, in der erforderlichen Weise durch warme Luft getrocknet, und danach der weiteren üblichen Behandlung übergeben wird.

**58005.** Kl. 23, vom 19. Juli 1890. Erloschen 1894.

Franz Scherb in Türkheim bei Colmar.

**Herstellung einer neuen Seife.**

Patentanspruch: Herstellung einer neuen Seife durch Einwirkung eines Gemisches von Terpentinöl, zitronensaurem Ammoniak und Schwefel bei einer Temperatur von 40 bis 45° C auf eine Schmelze aus gewöhnlicher Seife und Ätznatron, Pottasche oder Ammoniak.

**61332.** Kl. 23, vom 12. Mai 1891. Erloschen 1893.

Alexander Gräger in Mühlhausen i. Thür.

**Verfahren mittels erhitzter Luft Seife zu sieden.**

Patentanspruch: Wie Titel.

**64427.** Kl. 23, vom 4. November 1891. Erloschen 1893.

Heymann Bloch in Kopenhagen.

**Verfahren zur Herstellung quillajahaltiger Seife.**

Patentanspruch: Verfahren zur Fabrikation von quillajahaltiger Seife, darin bestehend, daß man die Quillajarinde mit destilliertem Wasser mazeriert, den Rückstand unter Dampfdruck mit siedendem Wasser behandelt, den hierbei verbliebenen Rückstand der Destillation mit hochgespanntem Dampf unterwirft, das Gemisch der bei diesen drei Operationen gewonnenen Flüssigkeiten durch Verdampfen einengt, das in dem Extrakt enthaltene Harz mit Kali oder Natron verseift und nun mit reiner Kali- oder Natronseife mischt.

**71180.** Kl. 23, vom 8. Juni 1892. Erloschen 1893.

William Baynum Brittingham in New-York.

**Seife mit Zusatz von wolframsauren Alkalien.**

Patentanspruch: Bei Seifen und ähnlichen zur Reinigung dienenden Kompositionen der Zusatz von wolframsauren Alkalien zum Zwecke, die reinigende Wirkung dieser Seifen usw. zu erhöhen und dieselben weicher und für die Verwendung in kaltem Wasser geeignet zu machen.

**71190.** Kl. 23, vom 6. Mai 1892. Erloschen 1898.

J. D. Riedel in Berlin.

**Verfahren zur Herstellung von Seifen, welche Schwefel chemisch gebunden enthalten.**

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung von Seifen, welche Schwefel chemisch gebunden enthalten, darin bestehend, daß man ungesättigten Kohlen-

wasserstoffreihen angehörige Fett- oder Harzsäuren oder Fettsäurerester (natürliche Fette und Öle) mit Schwefel auf 120 bis 160° erhitzt, wobei Addition des letzteren stattfindet und dann die so erhaltenen Thiosäuren und Thiofette für sich oder unter Zusatz ungeschwefelter Fette, bzw. Fett- und Harzsäuren unter Vermeidung höherer Temperatur durch Basen verseift.

**72921.** Kl. 23, vom 4. Februar 1893. Erloschen 1895.

J. Trabert in Leipzig.

**Verfahren zur Darstellung von Natronseifen.**

Patentanspruch: Verfahren zur Darstellung von Natronseife, bestehend in der Umwandlung einer auf bekanntem Wege hergestellten Ammoniakseife durch direkte Behandlung derselben mit phosphorsaurem Natron.

**73602.** Kl. 23, vom 13. Januar 1892. Erloschen 1902.

Georg Schicht in Außig a. d. Elbe.

**Herstellung von festen Kali- und Kalinatronseifen.**

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung von festen Kali- und Kalinatronseifen, darin bestehend, daß man in hochoverhitzte konzentrierte Kali- oder Kalinatronlange Fett von niedriger Temperatur einfließen läßt, um so einerseits ein Anbrennen beim Eindampfen und andererseits eine Bräunung des Fettes, sowie eine Verunreinigung durch Aufnahme von Metallverbindungen zu verhindern.

**82424.** Kl. 23, vom 19. Mai 1894. Für nichtig erklärt Reichsgericht 31. 1. 98. August Luhn & Co. in Barmen-Rittershausen.

**Fadenförmige Salmiak-Terpentinseife.**

Patentanspruch: Fadenförmige Salmiak-Terpentinseife, bei der das Zusammenbacken der Fäden und das Verflüchtigen von Salmiakgeist und Terpentin durch Vermischung der nicht getrockneten Seifenfäden mit einem aus Seife und Soda bestehenden Pulver verhütet wird.

**83481.** Kl. 23, vom 7. August 1894. Erloschen 1904.

Dr. Jos. Oskar Klimsch in Wien.

**Verfahren zur Herstellung harter Harzseifen.**

Patentansprüche: 1. Verfahren zur Herstellung von harten Harzseifen, dadurch gekennzeichnet, daß die Harzsäure und das erforderliche Alkali in fein gepulvertem Zustand aufs innigste gemischt und miteinander vereinigt werden.

2. Eine gleichmäßige Befeuchtung (Bespritzung, Benetzung) der pulverisierten Harzalkalimischung gemäß Anspruch 1 mit einem oder mehreren geeigneten Binde- oder Füllmitteln.

**89180.** Kl. 23, vom 4. Dezember 1895. Erloschen 1910.

W. Rödiger in Firma Kluge & Co. in Magdeburg.

**Darstellung Ammoniak entwickelnder Waschmittel.**

Patentanspruch: Darstellung beim Gebrauch Ammoniak entwickelnder Seifenpulver und anderer alkalischer Waschmittel durch Vermischen der Seifenpulver usw. mit einem Ammoniaksalz, dessen Säure mit Natron ein krystallwasserhaltiges Salz bildet.

**91142.** Kl. 23, vom 6. September 1896. Erloschen 1910.

W. Rödiger in Firma Kluge & Co. in Magdeburg.

**Darstellung Ammoniak entwickelnder Waschmittel.**

Zusatz zum Patente Nr. 89180 vom 4. Dezember 1895.

Patentanspruch: Behufs Verwendung auch solcher Ammonsalze, deren Säure mit Natron kein krystallwasserhaltiges Salz bildet, zur Darstellung beim Gebrauch Ammoniak entwickelnder Waschmittel eine Ausführungsform des Verfahrens nach Patent Nr. 89180, dadurch gekennzeichnet, daß zum Zweck der Wasserbindung ein wasserbindendes Salz, in erster Linie wasserfreies kohlensaures Natron, mit dem Waschpulver vermischt wird.

**92017.** Kl. 23, vom 24. Juli 1894. Erloschen 1909.

Dr. R. Gartenmeister in Elberfeld.

**Verfahren zur Herstellung fester, benz unlöslicher Seifen.**

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung eines in Kohlenwasserstoffen, im speziellen Benzin, ohne andere Zusätze löslichen, festen, sauren Natron- oder Kalisalzes der Ölsäure, dadurch gekennzeichnet, daß dasselbe als Hydrat entsprechend der Formel:



dargestellt wird, entweder aus der neutralen Seife mit Ölsäure oder durch halbe Zersetzung der neutralen Seife in Gegenwart von Wasser.

**94098.** Kl. 23, vom 6. Oktober 1896. Erloschen 1897.

John Wesley, Bowen in Baltimore.

**Verfahren zur Herstellung von Seifenpulver.**

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung von Seifenpulver, gekennzeichnet durch den Zusatz warmer Leimlösung zum Seifengut zum Zweck einer Granulierung der Seifenmasse.

**97715.** Kl. 23, vom 24. Juni 1897. Erloschen 1904.

Dr. Adolf Jolles in Wien.

**Verfahren zur Herstellung asbesthaltiger Seife.**

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung von Seife, welche als mineralisches Füllmittel fein zerteilten Asbest (Asbestpulver) enthält, darin bestehend, daß einem mit Alkalilauge zu verseifenden vegetabilischen oder animalischen Fett, oder Fettgemisch, oder Fettsäuren, oder Harzen während des in bekannter Weise vorzunehmenden Verseifungsprozesses Asbest in fein verteilter Form und in einer wäßrigen, alkalischen Lösung suspendiert, zugesetzt wird.

**99954.** Kl. 23, vom 9. Dezember 1897. Erloschen 1900.

Ernst Rost in Dresden.

**Verfahren und Einrichtung zur Herstellung pulverförmiger Seife.**

Patentanspruch: 1. Verfahren der Herstellung von Seifenklein, dadurch gekennzeichnet, daß flüssige Seife mittels einer Zentrifuge in Form von Tropfen oder feinen Strahlen gegen einen Strom kalter Luft geschleudert, dadurch zur Erstarrung gebracht und getrocknet wird.

**104626.** Kl. 23, vom 14. August 1898. Erloschen 1913.

Mathias und Emil Schaaf in Eupen.

**Verfahren zur Herstellung von flüchtige Stoffe enthaltenden Seifen.**

Patentanspruch: Verfahren zur Vermischung von Seifen mit flüchtigen Stoffen, dadurch gekennzeichnet, daß letztere der Seife während der Herstellung oder eventuell auch der fertigen Seife in dampfförmigem Zustand zugeführt werden, zum Zwecke, eine möglichst innige Vermischung zu erzielen.

**112456.** Kl. 23, vom 27. Mai 1897. Erloschen 1904.

Wilh. Schuch in Firma Karl Keller in Nürnberg.

**Verfahren zur Herstellung eiweißhaltiger Seife.**

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung einer eiweißhaltigen Seife, dadurch gekennzeichnet, daß natürliches Albumin bzw. der Gesamteinhalt des Hühnereies mit Formaldehyd versetzt und dem Fett und der Lauge vor der Verseifung auf kaltem Wege zugefügt wird.

**113023.** Kl. 23, vom 18. März 1899. Erloschen 1909.

Josef Künstner in Obersiedlitz bei Außig a. d. Elbe.

**Verfahren zur Herstellung von Seifenpulver.**

**Patentanspruch:** Verfahren zur Herstellung von Seifenpulver aus wasserhaltigen, weichen Seifenmassen, dadurch gekennzeichnet, daß die unter Druck auf höhere Temperatur erhitzen Massen unter plötzlicher Druckentlastung in einen entsprechend großen Raum geschleudert werden.

**118488.** Kl. 23, vom 18. Januar 1896. Erloschen 1906.

Julius Stockhausen in Krefeld.

**Verfahren zur Herstellung einer gelatineartigen Seife.**

**Patentanspruch:** Verfahren zur Herstellung einer Seife, dadurch gekennzeichnet, daß sulfoniertes Rizinusöl mit 6% (vom Gewicht des sulfonierten Öles) und mehr Natronhydrat (NaOH) oder entsprechenden Mengen anderer Alkalien oder Verseifungsmittel verseift, und das Gemisch erhitzt oder auch gekocht wird, wodurch eine sauer bis alkalisch reagierende, in konzentrierter Form gelatineartige Seife erhalten wird.

**118895.** Kl. 23, vom 13. Oktober 1899. Erloschen 1910.

Oskar Seeber in Stuttgart.

**Verfahren zur Herstellung von Salmiakseifen.**

**Patentanspruch:** Verfahren zur Herstellung von Salmiakseifen, dadurch gekennzeichnet, daß man auf gewöhnlichem Wege bereiteten Seifen eine beliebige Menge eines Gemisches aus Chlorammonium und saurer Seife in geraspeltem Zustande zusetzt.

**122354.** Kl. 23, vom 27. Mai 1897. Erloschen 1912.

Compagnie Ray m. b. H. in Nürnberg.

**Verfahren zur Herstellung eiweißhaltiger Seife.**

Zusatz zum Patente Nr. 112456 vom 27. Mai 1897.

**Patentanspruch:** Eine Ausführungsform des durch das Patent Nr. 112456 geschützten Verfahrens zur Herstellung einer eiweißhaltigen Seife, dadurch gekennzeichnet, daß das mit Formaldehyd behandelte Albumin fertiger, fein verteilter (gehobelter oder pulverisierter) Seifenmasse hinzugesetzt und die Masse zweckmäßig in der bei der Herstellung piliertter Seifen üblichen Weise verarbeitet wird.

**134406.** Kl. 23, vom 7. September 1898. Erloschen 1902.

Richard Adam in Friedenau bei Berlin.

**Verfahren zur Herstellung einer salbenartigen Spiritusseife.**

**Patentanspruch:** Verfahren zur Herstellung von salbenartiger Spiritusseife, dadurch gekennzeichnet, daß man eine Lösung von 25 bis 35 Prozent Seife in dementsprechend 75 bis 65 Prozent erwärmtem Alkohol erkalten läßt und die erstarrte Masse mittels geeigneter Vorrichtungen verreibt.

**134933.** Kl. 23, vom 15. Dezember 1900. Erloschen 1915.

Oskar Heller in Berlin.

**Verfahren zur Herstellung eiweißhaltiger Seife.**

**Patentanspruch:** Verfahren, Eiweiß in eine zur Einführung in Seife geeignete Form überzuführen, dadurch gekennzeichnet, daß Eiweiß und Eidotter entweder zusammen oder jedes für sich so lange mit Methyl- oder Äthylalkohol versetzt werden, bis ein dicker, krümeliger Brei entsteht, welcher nach mechanischer Entfernung des Alkohols mit wasserfreiem Wollfett oder Vaseline zu einer gleichmäßigen Salbe verrührt und der neutralen Grundseife zugesetzt wird.

**137560.** Kl. 23, vom 30. Dezember 1900. Erloschen 1909.

Auguste Lumière und Louis Lumière in Lyon-Montplaisir.

**Verfahren zur Herstellung von antiseptischen Seifen.**

**Patentanspruch:** Verfahren zur Herstellung von antiseptischen Seifen, dadurch gekennzeichnet, daß man den Seifenmaterialien während des Versei-

fungsprozesses oder der fertigen Seife die nach Patent Nr. 132660 geschützten organischen Verbindungen des Quecksilbers beimischt.

**140846.** Kl. 23, vom 20. August 1899. Erloschen 1908.

Adolf Klumpp in Lippstadt i. W.

**Verfahren zur Herstellung einer Leimseife mit den Eigenschaften einer abgesetzten Kernseife.**

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung einer Leimseife mit den Eigenschaften, dem Aussehen und dem Fettgehalt einer abgesetzten Kernseife, dadurch gekennzeichnet, daß man die Fette mit hochprozentiger Lauge einer verhältnismäßig geringen Menge geeigneter Salze, wie Kochsalz, Soda, Pottasche, Ammoniumkarbonat u. dgl. löslichen Salze der Alkalien verseift.

**141596.** Kl. 23, vom 23. April 1902. Erloschen 1908.

Adolf Klumpp in Lippstadt i. W.

**Verfahren zur Herstellung einer Leimseife mit den Eigenschaften einer abgesetzten Kernseife.** Zusatz zum Patent 140846 vom 20. August 1899.

Patentanspruch: Eine Ausführungsform des Verfahrens nach Patent 140846, dadurch gekennzeichnet, daß der abgerichteten Seifenmasse die Salze nicht in pulverförmigem Zustande, sondern in konzentrierter, bzw. heiß gesättigter Lösung hinzugefügt werden.

**149885.** Kl. 23, vom 9. Mai 1903. Erloschen durch Verzicht 14. 8. 1916.

H. Gießler und Dr. H. Bauer in Stuttgart.

**Verfahren zur Herstellung von nicht ätzenden, aktiven Sauerstoff entwickelnden Seifen.**

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung von nichtätzenden, aktiven Sauerstoff entwickelnden Seifen für Reinigungs-, Bleich-, antiseptische und kosmetische Zwecke, dadurch gekennzeichnet, daß man gewöhnlicher Grundseife ein Alkali- oder Ammoniumsalz der Übersäuren des Bors- oder Kohlenstoffes, entweder im gepulverten Zustand oder mit glyzerinfreien Fettkörpern, wie Lanolin, Walratlösungen, Vaseline oder Paraffin, zu einer Salbe verrieben, einverleibt.

**149798.** Kl. 23, vom 6. Juli 1900. Erloschen 1911.

Arthur Wolff in Breslau.

**Verfahren zur Darstellung einer Spiritusseife von hohem Schmelzpunkt.**

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung einer Spiritusseife von hohem Schmelzpunkt, dadurch gekennzeichnet, daß man hochprozentigem Spiritus erhebliche Mengen fester Natronseife (entsprechend 6 bis 20 Prozent wasserfreier Seife) zusetzt.

**155108.** Kl. 23, vom 18. Dezember 1902. Erloschen 1917.

Peter Krebitz in München.

**Verfahren zur Herstellung einer unlöslichen Seife, deren Beschaffenheit eine leichte Abscheidung des Glycerins ermöglicht.**

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung einer unlöslichen Seife von einer die leichte Abscheidung des Glycerins ermöglichenden Beschaffenheit, dadurch gekennzeichnet, daß man das aus Neutralfett und einem Metallhydrat (z. B. Kalkmilch) bestehende Gemisch zum Sieden bringt und hierauf bei abgestelltem Feuer mehrere Stunden gedeckt stehen läßt.

**157787.** Kl. 23, vom 27. November 1903. Erloschen 1908.

Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt vorm. Rößler in Frankfurt a. M.

**Verfahren zur Darstellung antiseptischer Seifen.**

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung antiseptischer Seifen, darin bestehend, daß man Seifen beliebiger Zusammensetzung mit Zinksuperoxyd versetzt.



**158929.** Kl. 23, vom 27. April 1904. Erloschen 1908.

Wilhelm Heckhausen in Harburg a. d. E.

**Verfahren zur Verseifung von Fettsäuren und Harzen mittels Alkalikarbonaten.**

Patentanspruch: Verfahren zur Verseifung von Fettsäuren und Harzen mittels Alkalikarbonaten in geschlossenen Kesseln unter Druck bei gleichzeitiger Gewinnung der entstehenden gasförmigen Nebenprodukte (Kohlensäure), dadurch gekennzeichnet, daß die aus dem Kochkessel entweichenden Gase in einen Windkessel geleitet werden, aus dem sie nach Reinigungsapparaten und von diesen nach der Verbrauchsstelle gelangen können.

**167240.** Kl. 23, vom 12. Juni 1904. Erloschen 1911.

Hugo Schladitz in Prettin a. d. E.

**Verfahren zur Entfernung des Harzfarbstoffes aus Harzseifen.**

Patentanspruch: Verfahren zur Entfernung des Harzfarbstoffes aus Harzseifen mittels Kochsalz, gekennzeichnet durch die Verwendung einer Kochsalzlösung von solcher Konzentration, daß sie sich mit den von ihr aufgenommenen Verunreinigungen über der Harzseife abscheidet.

**188187.** Kl. 23, vom 22. Mai 1904. Erloschen 1917.

Paul Horn in Hamburg.

**Verfahren zur Herstellung neutraler Seifen.**

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung neutraler Seifen, gekennzeichnet durch den Zusatz von Albumosen zur flüssigen oder festen, fertigen Seife.

**188673.** Kl. 23, vom 21. März 1906. Erloschen 1907.

„Centaur“ Chemisch-technische Fabrik in Berlin.

**Verfahren zur Herstellung von Schaumseife durch Einbringen von Luft in die Seife.**

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung von Schaumseife durch Einbringen von Luft in die Seife, dadurch gekennzeichnet, daß Preßluft in den Seifenleim eingedrückt wird, zum Zwecke, eine bessere Schaumbildung und gleichzeitige Abkühlung der Seifenmasse zu bewirken.

**189208.** Kl. 23, vom 23. August 1906. Erloschen 1909.

Simon Berliner in Beuthen O. S.

**Verfahren zur Herstellung von desinfizierenden Seifen unter Verwendung von Paraformaldehyd.**

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung von desinfizierenden Seifen unter Verwendung von Paraformaldehyd, dadurch gekennzeichnet, daß der Paraformaldehyd in Kalkwasser gelöst der flüssigen Seife kurz vor dem Erstarren zugesetzt wird.

**189685.** Kl. 23, vom 24. August 1906. Erloschen 1913.

Peter Krebitz in München.

**Verfahren zur Umsetzung von Kalkseife in Natron- oder Kaliseife.**

Patentanspruch: Verfahren zur Umsetzung von Kalkseife in Natron- oder Kaliseife, dadurch gekennzeichnet, daß die Umsetzung mit Ammoniumkarbonat in Gegenwart von Natrium- oder Kaliumchlorid, oder Natrium-, oder Kaliumsulfat zweckmäßig bei hoher Temperatur (bei etwa 60 bis 100°) in geschlossenen Gefäßen oder bei gewöhnlicher Temperatur erfolgt, wobei sich die Kalkseife mit dem Ammoniumkarbonat zunächst zu Ammoniakseife und kohlensaurem Kalk und die Ammoniakseife während des Entstehens mit dem Chlornatrium oder Chlorkalium bzw. Natriumsulfat oder Kaliumsulfat zu Natron bzw. Kaliseife und Chlorammonium bzw. Ammoniumsulfat umsetzt.

**189878.** Kl. 23, vom 14. Juli 1904. Erloschen 1908.

Chemische Werke G. m. b. H. (vorm. Dr. C. Zerbe) in Freiburg i. Br.

**Verfahren zur Herstellung einer Seife gegen Bleivergiftung.**



**Patentanspruch:** Verfahren zur Herstellung einer Seife gegen Bleivergiftung u. dgl., dadurch gekennzeichnet, daß eine mit einer genügenden Menge von Schwefelalkalien versehene Seife mit Vaseline versetzt und schließlich mit einem luftundurchlässigen Überzug umhüllt wird.

**191900.** Kl. 23, vom 25. August 1906. Erloschen 1908.

Dr. Leopold Sarasan in Hirschgarten bei Berlin.

**Verfahren zur Herstellung flüssiger, aktiven Schwefel enthaltender Seife.**

**Patentanspruch:** Verfahren zur Herstellung flüssiger, aktiven Schwefel enthaltender Seife, dadurch gekennzeichnet, daß man in flüssige Seife Schwefelwasserstoffgas bis zur Sättigung einleitet.

**193562.** Kl. 23, vom 10. März 1904. Erloschen 1916.

Firma Paul Horn in Hamburg.

**Verfahren zur Herstellung neutraler Seifen.**

**Patentanspruch:** Verfahren zur Herstellung neutraler Seifen, gekennzeichnet durch Verwendung einer alkoholischen Lösung des aus Kasein durch Behandeln mit Alkali und Fällen mit Säure erhaltenen Spaltungsproduktes als alkalibindendes Mittel.

**197226.** Kl. 23, vom 3. Juli 1907. Erloschen 1909.

Otto Schmatolla in Berlin.

**Verfahren zur Darstellung medikamentöser Seifen.**

**Patentanspruch:** 1. Verfahren zur Darstellung medikamentöser Seifen, denen die wirksamen Bestandteile medizinisch gebrauchter Drogen einverleibt sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Drogen mit Fettsäure, Harzsäuren oder deren Gemischen behandelt und die von den Drogen getrennten sauren Auszüge verseift werden.

2. Verfahren zur Darstellung von Seifen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Drogen mit sauren, fettsauren oder sauren, harzsauren Alkalien behandelt und die gewonnenen Auszüge hierauf vollständig verseift werden.

**200684.** Kl. 23, vom 12. August 1906. Besteht noch.

Vereinigte Chemische Werke, Akt.-Ges. in Charlottenburg.

**Verfahren zur Herstellung gebleichter Seife.**

**Patentanspruch:** Verfahren zur Herstellung gebleichter Seife, dadurch gekennzeichnet, daß während der Verseifung wasserlösliche Alkalisalze der Persäuren zugesetzt werden.

**203193.** Kl. 23, vom 17. Juni 1906. Besteht noch.

Gebr. Körting, Akt. Ges. in Linden bei Hannover.

**Verfahren zur Herstellung von Seifenpulver.**

**Patentanspruch:** Verfahren zur Herstellung von Seifenpulver aus wasserhaltiger Seife durch Zerstäuben der in einem Druckbehälter erhitzten Seife, dadurch gekennzeichnet, daß die wasserhaltige Seife durch von unten in den Druckbehälter eingeführten Dampf hoch erhitzt und dann unter Aufrechterhaltung des Dampfdruckes ausgeblasen wird.

**216828.** Kl. 23, vom 20. Mai 1908. Besteht noch.

Dr. Walter Schrauth und Dr. Walter Schoeller in Charlottenburg.

**Verfahren zur Herstellung desinfizierender Seifen.**

**Patentanspruch:** Verfahren zur Herstellung desinfizierender Seifen, dadurch gekennzeichnet, daß man dem Seifenkörper alkalisch reagierende Alkalisalze komplexer Quecksilberkarbonsäuren der aliphatischen und aromatischen Reihe beimischt.

**221623.** Kl. 23, vom 25. September 1908. Erloschen 1917.

Dr. Paul Runge in Hamburg.

**Verfahren zur Herstellung neutraler Seifen.**

Zusatz zum Patent Nr. 183187 vom 22. Mai 1904.

**Patentanspruch:** Abänderung des durch Patent Nr. 183187 geschützten Verfahrens zur Herstellung neutraler Seifen, dadurch gekennzeichnet, daß an Stelle Albumosen eine alkalische oder schwefelalkalische Albumosenlösung mit einer dem vorhandenen Alkali entsprechenden Menge von Fettsäuren erwärmt wird.

---

**222891.** Kl. 23, vom 18. Mai 1909. Besteht noch.

Dr. Rudolf Reiß in Charlottenburg.

**Verfahren zur Herstellung von mechanisch wirkenden Seifen.**

**Patentanspruch:** Verfahren zur Herstellung von mechanisch wirkenden Seifen, dadurch gekennzeichnet, daß man Kali- oder Natronseifen, bzw. Seifenpulver mit gepulverter Reservezellulose, z. B. Elfenbeinnußmehl, vermischt.

---

**228189.** Kl. 23, vom 22. Dezember 1908. Erloschen 1912.

Dr. Karl Roth in Darmstadt.

**Verfahren zur Herstellung anorganische Kolloide enthaltender Seifen.**

**Patentansprüche:** 1. Verfahren zur Herstellung anorganische Kolloide enthaltender Seifen, darin bestehend, daß man geschmolzene Kali- oder Natronseifen oder ihre konzentrierten Lösungen mit löslichen Metallsalzen und den äquivalenten Mengen ätzender Alkalien versetzt, worauf die die betreffenden Metalle als kolloidale Oxyde, bzw. Hydroxyde enthaltenden Seifen durch Digerieren mit wenig Wasser oder durch Dialysieren von den bei der Reaktion gebildeten löslichen Salzen und überschüssigem Alkali befreit und durch Eindampfen zur gewünschten Konsistenz gebracht werden.

2. Abänderung des Verfahrens nach Anspruch 1 zwecks Herstellung kolloidale Metalle enthaltender Seife, dadurch gekennzeichnet, daß man in dem nach Anspruch 1 erhältlichen Reaktionsprodukt vor seiner Reinigung und Einengung die Metalloxyde bzw. Hydroxyde durch Reduktion in die entsprechenden Metalle überführt.

3. Abänderung des Verfahrens nach Anspruch 1 zwecks Herstellung von kolloidalen, weißes Präzipitat enthaltenden Seifen, dadurch gekennzeichnet, daß man als Metallsalz Quecksilberchlorid und statt der ätzenden Alkalien Ammoniak verwendet.

---

**232698.** Kl. 23, vom 10. Dezember 1907. Besteht noch.

Gebrüder Körting, Akt.-Ges. Linden bei Hannover.

**Verfahren zur Herstellung von Seifenpulver.** Zusatz zum Patent 203193 vom 17. Juni 1906.

**Patentanspruch:** Abänderung des durch Patent 203193 geschützten Verfahrens zur Herstellung von Seifenpulver oder anderen alkalischen Waschpräparaten, wie Soda, durch Zerstäuben mittels Dampfes, dadurch gekennzeichnet, daß als Verdampfungs- und Zerstäubungsmittel überhitzter Dampf, hoch erhitzte Luft u. dgl. benutzt wird, und die Zuführung dieser Mittel zu der auf den geeigneten Druck gebrachten Seifenmasse bzw. Sodalösung erst in dem Zerstäubungsapparat erfolgt.

---

**233437.** Kl. 23, vom 4. September 1909. Besteht noch.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. in Elberfeld.

**Verfahren zur Herstellung desinfizierender Seifen.**

Zusatz zum Patente Nr. 216828 vom 20. Mai 1908.

**Patentanspruch:** Abänderung des durch Patent Nr. 216828 geschützten Verfahrens zur Herstellung desinfizierender Seifen, dadurch gekennzeichnet, daß man die dort verwendeten alkalisch reagierenden Alkalisalze komplexer Quecksilberkarbonsäuren durch die freien komplexen Quecksilberkarbonsäuren ersetzt.

---

**234469.** Kl. 23, vom 6. Oktober 1909. Erloschen 1912.

Dr. Julius Morgenroth in Berlin.

**Verfahren zur Darstellung seifenhaltiger Eiweißkörper.**

Patentansprüche: 1. Seifenhaltiger Eiweißkörper, dadurch gekennzeichnet, daß er die Seife in adsorbierter Form enthält, sodaß er seinen Seifengehalt nur an Suspensionen, die Seife zu binden vermögen, abgibt.

2. Verfahren zur Darstellung seifenhaltiger Eiweißkörper, der in Anspruch 1 gekennzeichneten Art, dadurch gekennzeichnet, daß lösliche Seifen in wäßriger oder schwach kochsalzhaltiger Lösung mit koaguliertem, tierischem Eiweiß längere Zeit geschüttelt werden, um die Seife von letzterem adsorbieren zu lassen, worauf die seifenhaltigen Koagula vom flüssigen Teil der Mischung getrennt werden.

---

**236295.** Kl. 23, vom 15. April 1909. Erloschen 1914.

Nauton Frères et de Marsag in Saint-Quen, Seine, und Théodore Francois Tesse in Paris.

**Verfahren zur Herstellung einer neutralen Seifenpaste.**

Patentansprüche: 1. Verfahren zur Herstellung einer neutralen Seifenpaste, dadurch gekennzeichnet, daß man einer alkalischen Grundseife ein neutrales, im wesentlichen dirizinusölschwefelsaures Alkali enthaltendes Alkalisulfonolat zusetzt, und zwar in solchem Überschuß, daß nicht nur das freie, sondern auch das beim Gebrauch der Seife infolge Hydrolyse frei werdende Alkali durch das dirizinusölschwefelsaure Alkali unter Abspaltung des Glycerinrestes gebunden wird.

2. Ausführungsform des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ein Gemisch von 15 Teilen dirizinusölschwefelsaurem Natron mit 10 Teilen geschmolzener, weicher Kaliseife auf etwa 90° erhitzt wird.

---

**246123.** Kl. 30, vom 16. Dezember 1910. Erloschen 1916.

Dr. Kurt Rülke in Berlin.

**Desinfizierende Seife.**

Patentanspruch: Desinfizierende Seife, gekennzeichnet durch einen über 10% betragenden Gehalt an Fenchon.

---

**246479.** Kl. 23, vom 19. November 1910. Erloschen 1916.

Karl Ph. Kroning, jun. in Bremen.

**Verfahren zur Herstellung von Schwimmseife durch Einführen von Sauerstoff in den Seifenleim.**

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung von Schwimmseife durch Einführen von Sauerstoff in den Seifenleim, dadurch gekennzeichnet, daß der noch heißflüssige Seifenleim durch ein durchloches und von einem mit Sauerstoff gespeisten Behälter umgebenes Rohr oder dgl. hindurchgeleitet wird, in dem der Seifenleim unter beständigem Umrühren mit dem durch die Bohrungen unter Druck eintretenden Sauerstoff innig vermischt wird.

---

**246880.** Kl. 23, vom 23. Januar 1910. Besteht noch.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. in Elberfeld.

**Verfahren zur Darstellung desinfizierender Seifen.**

Patentanspruch: Verfahren zur Darstellung desinfizierender Seifen, dadurch gekennzeichnet, daß man dem Seifenkörper die Anhydride oder Salze von Oxyquecksilberphenolen zusetzt.

---

**248657.** Kl. 23, vom 3. Juni 1910. Besteht noch.

Dr. R. Worms in Berlin.

**Verfahren zur Herstellung haltbarer, fester Kaliseifen, die kräftigen Schaum geben.**

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung haltbarer, fester Kaliseifen, die kräftigen Schaum geben, dadurch gekennzeichnet, daß man neutrale Fette oder Fettsäuren in Gegenwart hochschmelzender Fette, besonders tierischer Wachsarten, mit Pottasche oder Ätzkali verseift.

**248958.** Kl. 23, vom 25. November 1911. Besteht noch.  
Dr. Friedrich August Volkmar Klopfer in Dresden-Leubnitz.  
**Verfahren zur Behandlung von Pflanzeneiweiß zwecks Verwendung in der Seifenfabrikation.**

Patentanspruch: Verfahren zur Behandlung von Pflanzeneiweiß zwecks Verwendung in der Seifenfabrikation, dadurch gekennzeichnet, daß das Pflanzeneiweiß vor Einverleibung in die Grundseife mit Glyzerin allmählich bis zu etwa 120° C erwärmt und hierbei zur Quellung gebracht wird, so daß im Verlauf der Erwärmung eine zähe, kautschukähnliche, elastische, im Dünnschnitt durchscheinende Masse entsteht.

**250164.** Kl. 23, vom 13. April 1911. Besteht noch.  
Joachim Leimdörfer in Budapest.  
**Verfahren zur Herstellung von harten Kern-, Halbkern- und Leimseifen.**

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung von harten Kern-, Halbkern- und Leimseifen, dadurch gekennzeichnet, daß neben den gewöhnlichen Fetten und Fettsäuren oxydierte (geblasene) polymerisierte Halogen- oder Säureradikale enthaltende Fette, Fettsäuren oder deren Derivate bzw. deren Gemenge unter Verwendung der der Bildung normaler, fettsaurer Salze und dem technisch gegebenenfalls erforderlichen Alkaliüberschuß entsprechenden Alkalimenge möglichst vollständig verseift werden.

**250381.** Kl. 23, vom 29. Oktober 1908. Besteht noch.  
Chemische Werke, vorm. Dr. Heinrich Byk in Charlottenburg.  
**Verfahren zur Darstellung von aktiven Sauerstoff enthaltenden Präparaten.**  
Zusatz zum Patent 236881 vom 22. September 1908.

Patentanspruch: Abänderung des durch Patent 236881 und dessen Zusatzpatent 238104 geschützten Verfahrens zur Darstellung von aktiven Sauerstoff enthaltenden Präparaten, darin bestehend, daß man beim Verschmelzen von Natriumsuperoxyd, Borsäure oder Boraten unter Zusatz von Salzen statt der dort genannten Salze oder außer diesen Seifen verwendet.

**254129.** Kl. 23, vom 19. Februar 1911. Erloschen 1914.  
Dr. Kurt Rülke in Berlin.  
**Verfahren zur Herstellung von desinfizierenden Seifen mit Hilfe von Terpentinöl und ähnlichen pinenhaltigen Rohölen.**

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung von desinfizierenden Seifen mit Hilfe von Terpentinöl und ähnlichen pinenhaltigen Rohölen, dadurch gekennzeichnet, daß die Einwirkungsprodukte von Säuren auf diese Öle eventuell nach vorangegangener völliger oder teilweiser Entfernung der Terpene, mit Seifen oder den Ausgangsmaterialien der Seifenfabrikation, vorzugsweise unter Anwendung eines Alkaliüberschusses behandelt werden.

**254469.** Kl. 23, vom 11. November 1909. Besteht noch.  
Ernst Bruno Wolf und Kurt Böhme in Chemnitz  
**Verfahren zur Herstellung von festen, neutralen Seifen mit hohem Gehalt von Kohlenwasserstoffen oder dgl.**

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung von festen, neutralen Seifen mit hohem Gehalt von Kohlenwasserstoffen oder dgl. auf dem Wege der kalten Verseifung, dadurch gekennzeichnet, daß unter Verwendung solcher Mengen Alkali zur Verseifung, als sie der Theorie nach zur Neutralisation der gesamten vorhandenen Fettsäure erforderlich sind, das gesamte Alkali gleich von vornherein unter Zugabe der Kohlenwasserstoffe mit dem Fett vermischt wird.

**256886.** Kl. 23, vom 25. Februar 1912. Besteht noch.  
Dr. Martin Ullmann in Hamburg.  
**Verfahren zur Herstellung von lösliche Fluoride enthaltenden Seifen.**

**Patentansprüche:** 1. Verfahren zur Herstellung von lösliche Fluoride enthaltenden Seifen, dadurch gekennzeichnet, daß die Fluoride in Form des Reaktionsgemisches aus Silikofluoriden und Alkali verwendet werden, wobei das Reaktionsgemisch der Seife während oder nach ihrer Fertigstellung zugesetzt werden kann.

2. Ausführungsform des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Silikofluoride dem zu verseifenden Fett zugesetzt, sodann die notwendige Menge Alkali zugemischt und die Seife in üblicher Weise fertiggestellt wird.

---

**258655.** Kl. 23, vom 11. April 1911. Erloschen 1912.

S. Dießer, Chem. Laboratorium und Versuchsstation für Handel und Industrie in Zürich-Wollishofen und Dipl.-Ing. K. Wohlrab in Zürich.

**Verfahren zur Herstellung von wasserfreien, chemisch gebundenen Schwefel enthaltenden, seifenartigen Produkten.**

**Patentansprüche:** 1. Verfahren zur Herstellung von wasserfreien, chemisch gebundenen Schwefel enthaltenden, seifenartigen Produkten, dadurch gekennzeichnet, daß fette Öle oder Fette mit wasserfreiem Natriumthiosulfat auf Temperaturen über 200° bis zur völligen Verseifung erhitzt werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man den noch flüssigen Seifenleim mit indifferenten Füllmitteln oder mit antiseptisch wirkenden Stoffen versetzt.

---

**262591.** Kl. 23, vom 1. Oktober 1911. Besteht noch.

Dr. R. Worms in Berlin.

**Verfahren zur Herstellung fester, nicht hygroskopischer Kaliseifen.**

**Patentanspruch:** Verfahren zur Herstellung fester, nicht hygroskopischer Kaliseifen, dadurch gekennzeichnet, daß man vor, während oder nach der Verseifung geringe Mengen von wasserunlöslichen, unverseifbaren, flüssigen oder halbflüssigen Stoffen, insbesondere Kohlenwasserstoffen, zusetzt.

---

**265588.** Kl. 23, vom 20. Februar 1912. Erloschen 1916.

Dr. Hugo Grauert in Berlin-Halensee.

**Verfahren zur Herstellung serumhaltiger Seifen.**

**Patentanspruch:** Verfahren zur Herstellung serumhaltiger Seifen, gekennzeichnet durch den Zusatz frischer oder konservierter Tierblutsera, bzw. defibrinierten Blutes zu Seifen jeglicher Art und Form.

---

**275171.** Kl. 23, vom 24. November 1912. Erloschen 1918.

Dr. Walther Schrauth in Berlin-Halensee.

**Verfahren zur Herstellung von dauernd wirksam bleibenden Phenolseifen oder dgl.**

**Patentanspruch:** Verfahren zur Herstellung von dauernd wirksam bleibenden Phenolseifen oder dgl., dadurch gekennzeichnet, daß man Kresole und namentlich im Benzolkern substituierte Kresole als solche oder in gelöstem Zustand einer mit Rizinolsäure oder ihren sauren Derivaten angesäuerten, vorzugsweise aus Talg oder talgähnlichen Fetten gesottenen Grundseife beimischt.

---

**275172.** Kl. 23, vom 8. Februar 1913. Erloschen 1918.

Dr. Walther Schrauth in Berlin-Halensee.

**Verfahren zur Herstellung von dauernd haltbaren, medikamentösen Seifen.**

**Patentanspruch:** Verfahren zur Herstellung von dauernd haltbaren, medikamentösen Seifen, dadurch gekennzeichnet, daß man vor Beimischung des Medikamentes die Reduktionskraft der vorzugsweise aus Talg oder talgähnlichen Fetten gesottenen Grundseife durch den Zusatz oxydierter (geblasener) oder sulfurierter, freier Fettsäuren aufhebt.

**278280.** Kl. 23, vom 29. April 1911. Erlöschen 1916.  
Dr. Richard Wolfenstein in Berlin.

**Verfahren zur Herstellung peroxydhaltiger Seifen.**

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung peroxydhaltiger Seifen, dadurch gekennzeichnet, daß zu dem Gemisch von freien, festen Fettsäuren und peroxydhaltigen Salzen, wie Natriumperborat, ein fettsaures Salz unterhalb des Schmelzpunktes der Fettsäuren hinzugefügt wird.

**280688.** Kl. 23, vom 6. Juni 1912. Besteht noch.  
Heinrich Ockelmann und Otto Ockelmann in Großjena bei Naumburg a. d. S.  
**Fleckenreinigungsmittel.** Zusatz zum Patent 259360.

Patentanspruch: Fleckenreinigungsmittel nach Patent 259360, bestehend aus einem Gemisch von Seife, Zucker oder zuckerähnlichen Stoffen und Wasser, wobei die Menge des Zuckers diejenige des in der Seife enthaltenen Alkalis um ein Mehrfaches übersteigt.

**296922.** Kl. 23, vom 11. Dezember 1915. Besteht noch.  
Arthur Imhausen in Witten a. d. Ruhr.

**Verfahren zur Herstellung eines Waschmittels.**

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung eines Waschmittels, bestehend aus Seife, Benzin und einem Sauerstoff abgebenden Stoff, wie z. B. Natriumperborat, dadurch gekennzeichnet, daß dem Gemisch zur Verhütung von Explosionen kohlenstoffsaures Alkali und eine äquivalente Menge einer Säure oder anstatt dieser beiden Stoffe Ammoniumchlorid zugesetzt werden.

**297164.** Kl. 23, vom 10. Juni 1914. Besteht noch.  
Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Rößler in Frankfurt a. M.  
**Verfahren zur Herstellung gepreßter, sauerstoffhaltiger Seifen.**

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung gepreßter, sauerstoffhaltiger Seifen aus Seife und aktiven Sauerstoff abgebenden Verbindungen, dadurch gekennzeichnet, daß man vollkommen entwässerte, zerkleinerte, vorzugsweise pulverförmige Seife mit Salzen der Überkohlenensäure mischt und das Mischgut einem so hohen Druck aussetzt, daß das Gemisch zu einem homogenen Ganzen zusammenschmilzt.

**298264.** Kl. 23, vom 4. April 1916. Besteht noch.  
Dipl.-Ing. Adolf Falke in Hannover.

**Verfahren zur Herstellung gefüllter Seifen.**

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung gefüllter Seifen, dadurch gekennzeichnet, daß man die Grundseife mit wechselnden Mengen von löslichen Salzen gewisser Oxy Säuren, insbesondere mit Alkalilaktaten oder -glykolaten, mischt, mit oder ohne Zusatz von löslichen, neutralen oder alkalisch reagierenden, anorganischen Salzen.

**299986.** Kl. 23, vom 17. März 1916. Besteht noch.  
Adolf Häberle in Göppingen, Württemberg.

**Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Seifenpulver.**

Patentansprüche: 1. Verfahren zur Herstellung von Seifenpulver, dadurch gekennzeichnet, daß die zur Herstellung der Seifenpulvermasse dienenden Stoffe, z. B. kalzinierter Soda, Wasser und Seife, in einer Mischvorrichtung warm gerührt werden, worauf die Masse unter gleichzeitigem Einblasen kalter Luft dauernd weiter durchgearbeitet, bzw. gerührt wird, bis sie allmählich staubfeine Pulverform annimmt.

**304098.** Kl. 23, vom 24. Mai 1916. Erlöschen 1918.  
Dr. Karl G. Schwalbe in Eberswalde.

**Verfahren zum Füllen von Seifen.**

Patentanspruch: Verfahren zum Füllen von Seifen mit Pflanzenstoffen, wie Holz, Stroh oder dgl. in Schleimform, dadurch gekennzeichnet, daß Holz,

**Zusammenstellung der Deutschen Reichspatente au**

Pflanzenstengel jeder Art, Müllereiabfälle (Spelzen, fälle der Pflanzenfasern verarbeitenden Industrien (W Holzzellstoff) nach einer Behandlung mit Säure, saun spaltenden Salzen in Gegenwart von Wasser durch zur Quellung und Schleimbildung gebracht werden, ' Brei dem Seifengut zugesetzt wird.

**305702.** Kl. 23, vom 11. Oktober 1916. Besteht no Dr. S. Stiepel in Berlin-Steglitz.

**Verfahren zur Geruchsverbesserung von Seifen.**

Patentanspruch: Verfahren zur Geruchsverbess gekennzeichnet, daß die wasserhaltige flüssige Seife raturen von etwa 200° C oder darüber mit strömende

**307581.** Kl. 23, vom 19. Juli 1916. Besteht noch. Dr. H. Endriß in Stuttgart und Heinrich Schuster in ]  
**Verfahren zur Herstellung von unlösliche Metall den Seifen. j**

Patentansprüche: 1. Verfahren zur Herstellun verbindungen enthaltenden Seifen, dadurch gekenn: Erhöhung der Waschkraft bzw. Ersparnis an Fettsäur oder während des Seifenherstellungsverfahrens größ löslichen Metallsalzen einverleibt, welche wie z. B. Aluminiums und Zinks die Fähigkeit haben, sich Metallverbindungen schwachbasigen Charakters umz salze ganz oder zum Teil mit Alkali umsetzt.

2. Verfahren nach Patentanspruch 1, dadurch Wasch- und Textilseifen nicht wesentlich wenige Toiletteseifen nicht wesentlich weniger als 5 Proze auf die Fettsäuremenge, zugesetzt werden.

3. Verfahren nach Patentanspruch 1 und 2, dad beim Umsetzen der Zusatzstoffe mit überschüssig Alkali so bemessen wird, daß in der fertigen Se Alkali, vorteilhaft auf 100 Teile Fettsäure nicht mel Alkali, vorhanden ist.

**312465.** Kl. 23, vom 4. Juli 1916. Besteht noch. J. Simon & Dürkheim in Offenbach a M.

**Mittel zum Waschen und zur Vertilgung von Pfl**

Patentanspruch: Mittel zum Waschen und zur schädlingen, bestehend aus einem Gemisch von h wäßrigen Seifenlösungen, gegebenenfalls mit eine Benzolkohlenwasserstoffen.

**313526.** Kl. 23, vom 25. Juni 1918. Besteht noch. Dr. Robert Gans in Berlin-Grünwald.

**Verfahren zur Herstellung von Sparselken.**

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung vor kenzeichnet, daß man den Seifen basenaustauschen die außerdem Tonerde, Eisenoxyd oder andere Bas gepulverter oder in gel- oder solartiger Form zum Silikate in der Seifenlösung bzw. bei der Verseifun der Seife in innigster Durchmischung und allerfein stehen läßt.

**314445.** Kl. 23, vom 30. April 1918. Besteht noch Arthur Lange, in Tomaßow, Polen.

**Verfahren zur Reinigung von Harzseife, welche kleinertem Holz mit Soda gewonnen ist.**



**Patentanspruch:** Verfahren zur Reinigung von Harzseife, welche durch Kochen von zerkleinertem Holz mit Soda gewonnen ist, dadurch gekennzeichnet, daß der sich nach diesem Kochprozeß beim Erkalten abscheidende, stark lignosehaltige Seifenschlamm von der überstehenden Lauge getrennt, und unter Erwärmen mit Ätznatron behandelt wird, worauf die dabei sich bildenden großen Seifenflocken auf Kippsieben oder durch Separatoren von der Lignoselösung völlig getrennt und mit Natriumsuperoxyd behandelt werden, während die abgetrennte Lignoselösung zwecks Auskristallisierung der überschüssigen Soda eingedampft und als Bindemittel für die Brikettfabrikation benutzt wird.

---

**814590.** Kl. 23, vom 1. April 1915. Besteht noch.

Krämer & Flammer und Dr. L. C. Keller in Heilbronn a. Neckar.

**Verfahren zur Herstellung eines aktiven Sauerstoff enthaltenden Waschmittels.**

**Patentanspruch:** Verfahren zur Herstellung eines aktiven, Sauerstoff enthaltenden Waschmittels, dadurch gekennzeichnet, daß man einem Gemisch aus Seife, Soda und Sauerstoff abgebenden Verbindungen, insbesondere Natriumperborat, Lysalbinsäure oder Protalbinsäure oder deren Salze zugibt.

---

**817844.** Kl. 23, vom 2. März 1918. Besteht noch.

Otto Brämer in Hamburg.

**Verfahren zur Herstellung von Harzseifen.**

**Patentanspruch:** Verfahren zur Herstellung von Harzseifen, darin bestehend, daß man die Nadeln oder andere terpentinhaltige Bestandteile von von Koniferen mit Oxydationsmitteln und Alkalien oder einem anderen verseifenden Mittel aufeinanderfolgend oder gleichzeitig behandelt.

---

**818625.** Kl. 23, vom 18. Januar 1919. Besteht noch.

Dr. Clemens Bergell in Zehlendorf bei Berlin.

**Verfahren zur Herstellung gestreckter Schmierseifen.**

**Patentanspruch:** Verfahren zur Herstellung gestreckter Schmierseifen, dadurch gekennzeichnet, daß der Schmierseife vor oder während ihrer Herstellung kolloidale Erdalkalisilikate einverleibt werden.

---

## Patentnummernregister.

Nummer	Seite	Nummer	Seite	Nummer	Seite	Nummer	Seite
16 480	702	99 378	636	140 846	709	222 891	651 u.
17 770	702	99 570	635	141 029	18 u. 124		712
18 214	702	99 591	707	141 596	709	228 139	712
21 585	702	100 874	646	141 744	633	232 698	712
21 906	702	104 626	707	142 017	636	233 437	713
23 195	702	106 512	477	142 859	485	234 054	648
27 325	703	108 335	477	144 108	247	234 469	713
29 290	703	112 456	590, 610	144 805	249	234 851	648
29 447	703		u. 708	145 390	634	234 914	648
32 705	138	113 023	708	145 413	33	236 295	713
34 625	703	113 433	708	148 794	651	246 123	713
35 216	642	113 895	708	148 795	651	246 479	713
38 416	643	114 491	30	149 273	636	246 880	649 u.
38 457	703	116 255	646	149 335	709		714
38 468	704	116 637	477	149 793	709	248 657	714
40 101	704	122 354	590, 610	149 826	642	248 958	714
43 340	704		u. 708	151 880	137	250 164	50, 334
45 960	704	122 466	477	154 548	632		u. 714
49 119	704	123 747	477	155 108	710	250 331	714
50 817	705	124 227	477	155 567	637	254 129	714
51 496	705	124 228	477	157 385	632	254 469	715
52 129	625	126 609	234	157 737	638 u. 710	256 886	715
54 501	643	126 736	482	158 929	710	258 655	715
55 065	705	126 610	234	161 682	168	262 591	715
56 065	643	126 959	477	161 939	620	265 538	715
58 005	705	126 960	477	163 446	621	275 171	715
61 332	705	127 424	477	166 975	618	275 172	716
64 427	705	127 666	477	167 240	710	278 280	716
71 180	706	127 836	477	172 655	245	280 688	716
71 190	643 u. 706	129 001	477	179 564	137	287 660	9 u. 98.
72 089	477	130 222	477	179 672	621	287 741	130
72 921	706	130 457	477	183 187	710	293 167	128
73 602	706	132 425	476	183 673	710	296 922	716
75 063	477	133 145	477	188 429	33	297 164	716
75 120	477	133 562	477	189 208	710	298 264	716
82 424	706	133 758	477	189 685	711	299 986	717
83 481	706	134 406	708	189 873	711	304 093	717
88 082	636	134 672	477	191 900	711	305 702	717
88 367	196	134 789	485	193 199	632	307 581	717
88 481	636	134 933	610 u. 709	193 562	711	308 442	138
88 520	654	136 565	636	193 559	639	312 465	337 u.
89 180	382 u. 707	137 560	709	197 226	711		717
89 245	194	138 141	477	199 610	635	313 526	718
91 142	707	138 939	477	200 684	711	314 445	718
92 017	45 u. 707	139 907	636	203 193	711	314 590	718
92 259	636	139 957	477	207 576	661	314 745	138
93 111	636	139 958	477	209 234	238	314 746	138
94 098	707	139 959	477	211 624	237	314 747	138
94 628	636	140 244	194	216 828	649 u. 712	317 344	718
97 715	707	140 827	643	221 623	712	318 625	718.

## Namenregister.

- |  |   |
|--|---|
| <p> <b>Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation</b> 398, 655.<br/> <b>Ahlfeld</b> 613.<br/> <b>Albrecht</b> 138.<br/> <b>Allen</b> 112.<br/> <b>Auspiz</b> 607, 610.<br/> <br/> <b>Badische Anilin- und Sodafabrik</b> 397.<br/> <b>Balling</b> 75.<br/> <b>Baudouin</b> 114.<br/> <b>Baumé</b> 75—76.<br/> <b>Baur</b> 486.<br/> <b>Bechhold, H.</b> 628—629, 631.<br/> <b>Beck</b> 76.<br/> <b>Behring</b> 59, 61.<br/> <b>Benedikt</b> 19, 24, 75, 125, 414.<br/> <b>Berl</b> 419.<br/> <b>Berthelot</b> 14.<br/> <b>Bertram und Walbaum</b> 435.<br/> <b>Berzelius</b> 56.<br/> <b>Beyer, Frères</b> 547.<br/> <b>Beyersdorf, P. &amp; Co.</b> 619, 639.<br/> <b>Binz</b> 654.<br/> <b>Bley und Vée</b> 484.<br/> <b>Böhm, E.</b> 97.<br/> <b>Bokorny, Th.</b> 660.<br/> <b>Bontoux</b> 106.<br/> <b>Boßbard</b> 693.<br/> <b>Boutron-Charlard</b> 466.<br/> <b>Braun, Wilh.</b> 692.<br/> <b>Brisson</b> 641.<br/> <b>Brix</b> 74, 76.<br/> <b>Brocks, Louis</b> 8, 167.<br/> <b>Brüning, H.</b> 659.<br/> <b>Bunsen</b> 154.<br/> <b>Buzzi</b> 607—608, 612, 623, 631—632, 645, 650, 654.<br/> <br/> <b>Calvello</b> 660.<br/> <b>Carny</b> 4, 141.<br/> <b>Cartier</b> 76.<br/> <b>Cassella, L. &amp; Co.</b> 397.<br/> <b>Castner-Keller</b> 149.<br/> <b>Celsus</b> 617.<br/> <b>Chemische Werke Grenzach</b> 643.<br/> <b>Chevreul</b> 4, 13, 17, 19, 21, 45—46.<br/> <b>Connstein</b> 27, 33.<br/> <b>Cordes, B.</b> 145.<br/> <b>des Cressonnières, A. &amp; E.</b> 8, 233, 543, 550.         </p> | <p> <b>Dehne, A. L. G.</b> 37, 260.<br/> <b>Demski</b> 361.<br/> <b>Descroizilles</b> 149.<br/> <b>Dieterich, Eugen</b> 670.<br/> <b>Dietrich, K.</b> 457—460, 462.<br/> <b>Dimroth</b> 648.<br/> <b>Dircks und Thorey</b> 6—7.<br/> <b>Dizé</b> 4.<br/> <b>Dounan</b> 57.<br/> <b>Douglas</b> 5.<br/> <b>Droux, Leon</b> 2.<br/> <b>Duffy</b> 24.<br/> <b>Dunn, Arthur</b> 9.<br/> <b>Dyar, H. D.</b> 142.<br/> <br/> <b>Ehrlich</b> 628, 631.<br/> <b>Eichhoff</b> 607.<br/> <b>Engel-Precht</b> 157.<br/> <b>Erdmann, E.</b> 655.<br/> <br/> <b>Fabris</b> 114.<br/> <b>Fabron</b> 124, 677.<br/> <b>Farbenfabriken, vorm. Friedr. Bayer &amp; Co.</b> 397, 649.<br/> <b>Farbwerke, vorm. Meister Lucius &amp; Brüning</b> 397.<br/> <b>Fawcett, T.</b> 613.<br/> <b>Fehling</b> 690.<br/> <b>Feldhaus, F. M.</b> 1.<br/> <b>Feld und Vorstmann</b> 260.<br/> <b>Finkener</b> 78.<br/> <b>Fischer</b> 74, 76.<br/> <b>—, Franz</b> 138.<br/> <b>Flückiger</b> 433, 458.<br/> <b>Fränkel, S.</b> 632.<br/> <b>Freundlich, J.</b> 45.<br/> <b>Fricke, H.</b> 45.<br/> <b>Fritzsche, Brothers</b> 437.<br/> <b>—, Franz &amp; Co.</b> 536, 654, 661.<br/> <b>Fuhrmann</b> 692—693.<br/> <b>Fürbringer</b> 613.<br/> <br/> <b>Galenus</b> 2.<br/> <b>Gartenmeister, R.</b> 45.<br/> <b>Gay-Lussac</b> 76, 149.<br/> <b>Gelarie, A.</b> 610, 661.<br/> <b>Geppert</b> 651.<br/> <b>Gerlach</b> 21, 698.<br/> <b>Gildemeister und Hoffmann</b> 405, 423, 443, 446, 465.         </p> |
|--|---|

Gladding 677.  
 Gobley & Stokkebye 484.  
 Goerbing, J. 610.  
 Goldschmidt 58, 524, 666, 682—683.  
 Gossage, William 146.  
 Gottlieb 17.  
 Greiner, F. G. 76.  
 Greve, Bernhard 6.  
 — Johann Georg 6—7.  
 Griesheim-Electron 153.  
 Grodhus, J. B. 5.  
 Gruber 625.  
 Grüßner 414.

Haarmann 477, 484—485.  
 Hager 415, 461, 465, 634, 670.  
 Hammersten 467.  
 Hanauer 608.  
 Harries 138.  
 Hauff, Johann 228—231, 240—241, 508, 550.  
 Hausmann, C. Fr. 647.  
 Hazura 20.  
 Hebra 607.  
 Heermann 684—685.  
 Hefter 65.  
 Hehner 81, 84.  
 Heine & Co. 476, 480.  
 Heintz 14, 17, 23.  
 Heinze 6.  
 Helfenberg, A.-G. 614.  
 Heller 43, 624.  
 Hemming, J. 142.  
 Hentschel, Carl 6.  
 Herzfeld, H. 419.  
 Herzig 414.  
 Heselmann 682.  
 Hesse 405, 474—475, 653.  
 Hessel, Friedr. und Carl 398.  
 Hillyer 57.  
 Hirsch 57, 581.  
 Hirschsohn 452.  
 Hoffmann 405, 443, 446, 465.  
 Hofmann 97.  
 — A. W. 5.  
 Holoubek, Franz 236—237.  
 Homer 1.  
 Hotschkiß, H. G. 437.  
 Hoyer 27, 33.  
 Hübl 60, 79—82, 99, 110, 411, 652.  
 Hübner, s. Wegelin & Hübner.  
 Hufeland 602.  
 Huggenberg 681—683, 689.

Jacobi, August 8, 238.  
 Jansen, H. 656.  
 Jeßner 623.  
 John 467.  
 Jolles, M. 59.  
 Joseph, M. 619, 621.  
 Juckenack 691.  
 Juillard 21.

Kanitz 46.  
 Kämmerer, C. G. 541.  
 Keller, s. Castner-Keller.  
 Kendall, Henry 5.  
 Keßler & Co. 621.  
 Kind, W. 388.  
 Kirschensky 638.  
 Klimont, J. 124.  
 Klumpp, August 8, 234—236.  
 Knoll & Co. 618, 643.  
 Kobert, K. 659.  
 Koch, Robert 59, 61, 627, 644, 658.  
 Koetschau 138.  
 Köhler 486—487.  
 —, Oskar 461.  
 Kolbe 56.  
 Konradi 60, 661.  
 Körting, Gebr., A.-G. 100, 173.  
 Kottstorfer 79.  
 Krafft 45, 56.  
 Krebitz, P. 27, 36—38, 293.  
 Kremel, A. 412.  
 Krönig 648, 651.  
 Krüger 476, 478.  
 Krull, Adolf 183.  
 —, August 8, 108, 170, 172, 180—184, 192—196, 205, 212, 250, 253, 494, 502.  
 Kühnle, Kopp & Kausch 240.  
 Künkler, A. 57.

Landolt, A. 408.  
 Langenbecks 614.  
 Laubenheimer 623, 627—628, 632, 659.  
 Leblanc, Nicolas 4, 57, 144.  
 Lefèvre 74.  
 Leimdörfer 50, 244, 333.  
 Lenicet 651.  
 Leprince & Sieveke 124.  
 Lewkowitsch 25, 72, 92, 110, 122.  
 Liebermann-Storch 22.  
 Liebreich 609.  
 Lingner-Werke 619.  
 Lippich 408.  
 Lister 623.  
 Löffler 631.  
 Lübbert 632.  
 Lugol 652.  
 Lunge 152, 419.  
 Luther 1.

Malherbe 141.  
 Mann, H. 434, 471, 489, 491, 591, 600.  
 Marazza 2.  
 Marcusson, J. 419.  
 Markowinkow 471.  
 Marx 661.  
 Matzka 642.  
 Maumené 411.  
 Mayer, Leopold 88.  
 Mayr, s. Schülke & Mayr.  
 Meißl, s. Reichert-Meißl.  
 Mendelejeff 22.

- Mentzel, C. 656.  
 Merk 429.  
 Merklen 49, 54—55, 89—90, 103, 109,  
 112, 114, 120, 122.  
 Merling und Welde 478.  
 de la Métherie 141.  
 Meyer 24.  
 Mielck 637.  
 de Milly 27.  
 Mikulics 613.  
 Mohr 43, 401, 408.  
 Morawski 361—362.  
 Moride, Ed. 2.  
 de Morveau, Guyton 141.  
 Mouveau 9.  
 Mulder 20.  
 Muspratt, James 5, 19.  
  
 Naumann, Carl 5—6.  
 —, Jean 6.  
 Noerdlinger, H. 621, 661.  
 Normann 124, 479.  
  
 Oudemans, A. C. jr. 51.  
  
 Paracelsus 640. |  
 Parker 460.  
 Passy 405.  
 Paul 648, 641.  
 Paulus von Agina 1.  
 Pearson 626.  
 Pelouze 21.  
 Pieße 460.  
 Plinius 1—2, 617.  
 Precht, s. Engel-Precht.  
 Preißer 112.  
 Providol-Gesellschaft 649.  
  
 Quinke 57.  
  
 Raikow 443.  
 Ralston 146.  
 Rasp, C. 60.  
 Rau, Alfred 386.  
 Reformatski 471.  
 Reichenbach 47, 60—62.  
 Reichert-Meißl 79, 83.  
 Reidenbach 660.  
 Reimer 477, 485.  
 Reiß 632.  
 Reul, Chr. 5—6.  
 Richert 53.  
 Riedel, J. D. 643.  
 Rigat, Pierre 3.  
 Rivoir, Wilh. 8, 244, 500, 552, 556, 568,  
 561, 563, 570.  
 Rodet, A. 60.  
 Rolland, E. 142.  
 Rost, C. E. & Co. 8, 161, 166, 172,  
 175—177, 191, 223—227, 241—243,  
 496, 553, 561, 565—566, 570.  
 Roth, Julius 244—246.  
  
 Rotondi 45.  
 Ruata, Guido 640.  
 Ruickholdt 461.  
 Runge, P. 610.  
  
 Sachs, O. 672.  
 —, R. 655.  
 Sack 619.  
 Saltzer und Voigt 398.  
 Sandberg, G. 97.  
 Sartorius 449, 482.  
 Sassure 109.  
 Schaal, Eugen 138.  
 Scheele 13.  
 Schering, E. 621, 646.  
 Schicht, s. Schnetzer-Schicht.  
 Schiff 698.  
 Schimmel & Co. 408, 413, 420, 426, 428,  
 432, 440, 442, 444, 447, 449, 452,  
 466—482, 485, 599.  
 Schleich 591.  
 Schloesing, Th. 142.  
 Schneider 629.  
 Schnetzer-Schicht 8, 244, 246—249.  
 Schoeller, W. 648—649.  
 Scholz, W. 610, 661.  
 Schrauth, Heinr. 8, 238—240, 249.  
 —, W. 9, 50, 97, 130, 138, 334, 361,  
 607, 648—649, 685, 694.  
 Schülke & Mayr 625.  
 Schweinfurt 460.  
 Schweizer 434.  
 Seeländer, s. Weber & Seeländer.  
 Seidenschur 619, 644.  
 Semmler 401.  
 Serafini, A. 59, 62.  
 Shank 141.  
 Shée, Henri 4.  
 Sieveke, s. Leprince & Sieveke.  
 Solvay, Ernst 142.  
 Soxhlet 73, 74, 686.  
 Spring, W. 58.  
 Steck, Gustav 244.  
 Steffan 89.  
 Steiner 682.  
 Stern 45.  
 Stiepel, C. 16, 44, 46—47, 49, 679.  
 Stokkebye 484.  
 Stoppani 76.  
 Storch, s. Liebermann-Storch.  
 Straßburg, Wilh. 220.  
 Stricker 632.  
 Strohmer 21.  
 Sudfeldt & Co. 33.  
 Symanski 634.  
  
 Taenzer, P. 656.  
 Tennant 4.  
 Tiemann 476—478, 484.  
 Thénard 637.  
 Thompson 51, 112, 151.  
 Thoms, H. 656.

Thorey, s. Dircks und Thorey.  
 Tilghman 26.  
 Todd, A. M. 437.  
 Töpfer 655.  
 Triolett 624.  
 Tsujimoto 20.  
 Tucholka 461.  
 Twitchell, Ernst 27, 30—33, 86, 686.

Ubbelohde 53, 58, 524, 666.  
 Ulzer, Benedikt-Ulzer, 19, 24, 75, 125.  
 Unna 607—608, 610, 620, 637, 642, 654,  
 657.

Varrentrapp, 9, 19, 97.  
 Vée 484.  
 Vieht, H. 618—619.  
 Villavecchia 114.  
 Virchow 607, 654.  
 Voigt, s. Saltzer und Voigt.  
 Vollbrecht 614—615.

Walbaum 435.  
 Walden 21.  
 Wallach 401, 424, 434.  
 Waller 82.  
 Wartenberg 27, 33.  
 Watt, C. 5, 70.  
 Weber und Seeländer 171—177, 190,  
 212, 230, 250—251, 507.  
 Wegelin und Hübner, A. G. 236.  
 Weißenfeld 146.  
 Welde 478.  
 Westphal, Mohr-Westphal 43, 74, 408.  
 Wiesner 106.  
 Wijs 82.  
 Wright 51.  
 Wunschheim, O. von 610.

Zeh, J. 5.  
 Zeiß, C. 78.  
 Zeitschel 405, 474.  
 Zelinski 142.  
 Zwicky 693.

## Sachregister.

- |   |   |
|---|---|
| <p> <b>Aachener Thermalseife</b> 657.<br/> <b>Abfälle, Verwertung</b> 528.<br/> <b>Abfallfette</b> 123, 126.<br/> <b>Abfallseifen</b> 518.<br/> <b>Abfalltrane</b> 94.<br/> <b>Abietineenöle</b> 417.<br/> <b>Abkanteln der Seifenstücke</b> 508.<br/> <b>Abwässerfette</b> 127.<br/> <b>Achatseife</b> 530.<br/> <b>Adlerseife</b> 530.<br/> <b>Afridolseife</b> 649.<br/> <b>Ajowanöl</b> 419.<br/> <b>Akazienseife</b> 530.<br/> <b>Akremnin</b> 641.<br/> <b>Akrolein</b> 22.<br/> <b>Aktivatoren</b> 83.<br/> <b>Alabaster-Naturkornseife</b> 347.<br/> <b>Albopixol</b> 622.<br/> <b>Alkalien</b> 139.<br/>         — <b>Bestimmung in Seifen</b> 684.<br/>         — <b>chemische Untersuchung der</b> 153.<br/> <b>Alkohol, Aufhebung der Hydrolyse durch</b> — 46.<br/>         — <b>Nachweis in Seifen</b> 691.<br/> <b>Alpenblumenseife</b> 530.<br/> <b>Alpenbukettseife</b> 530.<br/> <b>Altdeutsche Seife</b> 265.<br/> <b>Ambra</b> 466.<br/>         — <b>-tinktur</b> 491.<br/> <b>Ammoniak, Bestimmung in Seifen</b> 685.<br/>         — <b>-Sodaprozeß</b> 142.<br/> <b>Ammonin</b> 386.<br/> <b>Amylalkohol, Aufhebung der Hydrolyse durch</b> — 46.<br/> <b>Anästhesin</b> 656.<br/> <b>Analyse, Probenahme für die</b> 676.<br/> <b>Analytische Untersuchung der Seifen und Waschmittel</b> 676.<br/> <b>Anethol</b> 420, 468.<br/> <b>Angelikaöl</b> 419.<br/> <b>Anisaldehyd</b> 469.<br/> <b>Anisöl</b> 419.<br/> <b>Anthranilsäuremethylester</b> 469.<br/> <b>Anthrasol</b> 618.<br/> <b>Antibleiseifen</b> 641.<br/> <b>Antiseptische Seife</b> 623.<br/> <b>Antiseptiform</b> 633.<br/> <b>Apparate zum Heben und Transportieren von Seifenblöcken</b> 189.       </p> | <p> <b>Arachisöl</b> 98.<br/> <b>Arachinsäure</b> 15.<br/> <b>Ararobapulver</b> 653.<br/> <b>Archangeltran</b> 96.<br/> <b>Äscher</b> 160.<br/> <b>Ätherische Öle</b> 399.<br/>         — — <b>Aufbewahrung</b> 406.<br/>         — — <b>Bedeutung für die Herstellung medikamentöser Seifen</b> 657.<br/>         — — <b>Bestimmung des Aldehydgehaltes in</b> 414.<br/>         — — — <b>des Alkohols in</b> 415.<br/>         — — — <b>in Seifen</b> 691.<br/>         — — <b>Brechungsindex</b> 408.<br/>         — — <b>die in der Parfümeriefabrikation angewandten</b> 417.<br/>         — — <b>Eigenschaften</b> 399.<br/>         — — <b>Ermittelung von Alkohol in</b> 415.<br/>         — — — <b>Chloroform in</b> 417.<br/>         — — — <b>fettem Öl in</b> 416.<br/>         — — — <b>Gurjunbalsam in</b> 415.<br/>         — — — <b>Kapaivabalsam in</b> 415.<br/>         — — — <b>Mineralöl in</b> 416.<br/>         — — — <b>Paraffinöl in</b> 416.<br/>         — — — <b>Terpentinöl in</b> 415.<br/>         — — — <b>Zedernholzöl in</b> 415.<br/>         — — <b>Erstarrungspunkte</b> 408.<br/>         — — <b>Esterzahl</b> 412.<br/>         — — <b>Gewinnung</b> 401.<br/>         — — <b>Löslichkeit in Alkohol</b> 410.<br/>         — — <b>Methylzahl</b> 414.<br/>         — — <b>Nachweis in Seifen</b> 691.<br/>         — — <b>optisches Drehungsvermögen</b> 408.<br/>         — — <b>Phenolbestimmung</b> 415.<br/>         — — <b>Prüfung</b> 406.<br/>         — — — <b>auf chemischem Wege</b> 411.<br/>         — — <b>Säurezahl</b> 412.<br/>         — — <b>Kochpunkte</b> 409.<br/>         — — <b>spezifisches Gewicht</b> 407.<br/>         — — <b>Verhalten gegen Essigsäureanhydrid</b> 413.<br/>         — — <b>Verseifung</b> 412.<br/>         — — <b>Verseifungszahl</b> 412.<br/>         — — <b>Zusammensetzung</b> 399.<br/> <b>Ätherzahl</b> 84.<br/> <b>Atzkali</b> 139, 153.<br/> <b>Ätznatron</b> 139, 145.<br/>         — <b>Bewertung von</b> 149.       </p> |
|---|---|



Aubépine 469.  
 — kristallisiertes 469.  
 Aufspaltung der Fette 24.  
 Aurantieenöle 421.  
 Auranthol 470.  
 Ausbeute, Berechnung aus der Analyse 694.  
 Aussalzen der Seifenmasse 48.  
 Autoklavenverseifung 27.  
 Azetylzahl 79.  
 Azidifikation 30, 132.

Badeseife 591.  
 Baktoform 637.  
 Balsame 453.  
 Bassiaöl 106.  
 Basilikumöl 426.  
 Baumwollsaatöl 111.  
 Baumwollstearin 113.  
 Behensäure 15.  
 Benzaldehyd 427.  
 Benzoë 454.  
 — in Blöcken 454.  
 — in Mandeln 454.  
 — in Tränen 454.  
 — Kalkutta- 454.  
 — Palembang- 454.  
 — Penang- 454.  
 — -Seife 530.  
 — Siam- 454.  
 — Sumatra- 454.  
 — -Tinktur 491.  
 Benzoësäuremethylester 470.  
 Benzylazetat 470.  
 Bergamiol 479.  
 Bergamottöl 422.  
 Bergamottseife 530.  
 Beschwerungsmittel 159.  
 Bimstein, Bestimmung in Seifen 689.  
 — -Seifen 531, 665.  
 Bittermandelöl 427.  
 Bittermandelseife 531, 575.  
 Blankit 68, 293.  
 Bleichmethoden 68.  
 Bleichen von Ölen 98.  
 — — Seifen 342.  
 Bleichseife 352.  
 Bleichsoda 387.  
 Blumenpomaden 404.  
 Blumenseife 531.  
 — indische 576.  
 Boraxseife 670.  
 Bornylazetat 470.  
 Bonrbonal 485.  
 Brassikasäure 18.  
 Brebesol 125.  
 Brennöl 117.  
 Bromelia 479.  
 Bromocoll 656.  
 Broyeuse sècheuse continue 283, 542.  
 Bukettseife 531.  
 Buttersäure 15.

Candelite 124.  
 Canangaöl 449.  
 Canangaseife 575.  
 Caprinsäure 15.  
 Capronsäure 15.  
 Caprylsäure 15.  
 Carnaubawachs 377.  
 Carven 434.  
 Carvon 434.  
 Cassiaöl 451.  
 — Schimmel & Co. 485.  
 Cerotinsäure 15.  
 Cetylalkohol 15, 22.  
 Ceylonöl 104.  
 Ceylon-Zimtöl 450.  
 Chinaseife 531.  
 Chinazahnseife 603.  
 Chinolin 654.  
 Chinosol 654.  
 — -Zahncreme 606.  
 Chlorkalium 158.  
 Chlorkresol 628.  
 Chlornatrium 170.  
 Cholesterin 15, 22.  
 Chooriebutter 104.  
 Chrysarobin 653.  
 Chrysophansäure 653.  
 Cineol 445.  
 Citral 425, 470.  
 Citronellal 425, 430, 471.  
 Citronellol 471.  
 Clupanodonsäure 20.  
 Cochinöl 104.  
 Coryphol 124.  
 Cottonstearin 113.  
 Crataegon 471.  
 Cumarin 472.  
 — -Tinktur 493.  
 Cyclohexanol 26, 377.  
 Decilan 633.  
 Dekrolin 68.  
 Dentalin 605.  
 Desinfektionskraft der Seifen 59.  
 Desinfektionsseife 608.  
 Desodorisierung 97.  
 Destillalglycerin 39.  
 Destillat-Olefin 182.  
 Dextrin, Bestimmung in Seifen 690.  
 Diagonometer 78.  
 Dikafett 107.  
 Djaveöl 106.  
 Dostenöl 440.  
 Dotteröl 115.  
 Druckoxydierung 138.  
 Durutol 124.  
 Dynamit 22.  
 Eau de Cologne-Seife 532.  
 Edeltannennadelöl 418.  
 Egalisiermaschinen 216.  
 Eibischseife 532.

Eigelb, Bestimmung in Seifen 691.  
 Eiweiß, Bestimmung in Seifen 691.  
 Elaeopten 399.  
 Elaidin 24.  
 — -Reaktion 19.  
 — -Säure 19.  
 Elainsäure 19.  
 Elainseife, glatte 349.  
 Elektronpottasche 152.  
 Elfenbeinseife 330.  
 Empyroform 621.  
 Emulsionsvermögen der Seifenlösungen 57.  
 Enfleurage 404.  
 Erdbeerseife 532.  
 Erdnußöl 119.  
 Erucasäure 18.  
 Eschweger Seifen 298.  
 Es-Bouquet-Seife 575.  
 Essigsäurereihe 45.  
 Esterzahl 84, 412.  
 Eugenol 439.  
 Eugoform 656.  
 Eukalyptusöl 429.  
 — -Seife 532.  
 — -Zahnseife 603.  
 Eulanin 591.  
 Eusulfon 641.  
 Extrakte 487.  
 Extraktionsknochenfett 63.  
 Exzenter-Schlagpresse 219.  
 Fagacid 621.  
 Fabrikationsspesen der Seifenfabrikation 674.  
 Fallapparat 187.  
 Familienseife 532.  
 Fantasieseife 538.  
 Farben für Feinseifen 395.  
 Farbenreaktion, Bandouinsche 114.  
 Farbstoffe, Ermittlung in Seifen 691.  
 Fastagen für Schmierseifen 357.  
 Feinseifen 390.  
 — auf kaltem Wege 520, 524.  
 — — — — Vorschriften 529.  
 — — warmem Wege 511.  
 Feinseifenfabrikation, Maschinelle Hilfsmittel der 493.  
 — Spezielle Technologie der 511.  
 — Rohstoffe für die 391.  
 Feinseifen, Farben 395.  
 — flüssige 587.  
 — gefüllte 533.  
 — Grundseife für 511.  
 — Lysol- 626.  
 — mit besonderen Zusätzen 500.  
 — pilierte 541.  
 — — apparative Vorrichtungen für 546.  
 — — Vorschriften für 574.  
 — Riechstoffe für 398.  
 — transparente 579.  
 — überfettete 525, 533.

Feinseifen, Vermehrungsmittel für 525.  
 — weiche 587.  
 Feinsoda 145.  
 Feldthymianöl 447.  
 Fenchelöl 429.  
 Fenchelseife 534.  
 Fermentspaltung 24.  
 Fettalkohole 21.  
 Fette, Ätherzahl 84.  
 — Aufspaltung 24.  
 — Azetylzahl 79.  
 — Bestimmung des Erstarrungspunktes 77.  
 — — — Fettgehaltes 73.  
 — — — Schmelzpunktes 76.  
 — — — Wassergehaltes 72.  
 — — von Glycerin in 84.  
 — — — Nichtfetten in 73.  
 — Bleichen 68.  
 — Chemische Konstitution 12.  
 — Esterzahl 84.  
 — für die Feinseifenfabrikation 391.  
 — gehärtete 19, 123, 333.  
 — Gewinnung 63.  
 — Hehnerzahl 83.  
 — Jodzahl 80.  
 — Natur der 11.  
 — pflanzliche 98.  
 — Reichert-Meißelsche Zahl 82.  
 — Reinigung 65.  
 — Säurezahl 83.  
 — tierische 86.  
 — Untersuchung 71.  
 — Verseifung 24.  
 — Verseifungszahl 79.  
 — Vorkommen 63.  
 Fettgehalt, Bestimmung 73.  
 Fettsäuren 15, 131.  
 — Bestimmung in Seifen 685.  
 — flüchtige 15, 82.  
 — Nachweisfreier Fettsäuren in Fetten und Ölen 83.  
 — — von Neutralfett 83.  
 — synthetische 137.  
 — ungesättigte 15, 80.  
 — Verarbeitung 133.  
 Fettseifen 541.  
 Fettspaltung, enzymatische 33.  
 — fermentative 33.  
 — im Autoklaven 27.  
 — mit Kalk 36.  
 — — Schwefelsäure 27, 29.  
 — — Wasser 27.  
 — nach Krebitz 86.  
 — — Twitchell 30.  
 Fettspaltungsverfahren, technische 27.  
 Feuerungsanlagen 164.  
 Fichtenharz 135.  
 Fichtennadelöle 417.  
 Fichtennadelseife 534.  
 Fischalg 95, 96.  
 Fischtrane 94.

Fleckkugeln 670.  
 Fleckseifen 666.  
 — mit Borax 670.  
 — ohne Galle 669.  
 Flieder-Äthrol 661.  
 — -Seife 533, 575.  
 Floraseife 534.  
 Floridawasserseife 575.  
 Formaldehydseifenpräparate 633.  
 Formäthrole 662.  
 Formen für Seife 179, 502.  
 Formlution 633.  
 Formysol 633.  
 Fragarolseife 534.  
 Fällungslauge 527.  
 Fällungsmittel für Seifen 159, 355.  
 — Nachweis in Seifen 688.  
  
 Galambutter 106.  
 Gallseifen 666.  
 — pilierte 668.  
 Gardenia 483.  
 Gartennelkenblütenöl 478.  
 Gartennelkenseife 576.  
 Gaultheriaöl 447.  
 Gehärtete Fette und Öle 19, 123, 333.  
 Geraniol 430, 474.  
 — Reseda- 474.  
 — Rosen- 442, 474.  
 Geraniumöl 429.  
 Geranylazetat 474.  
 Gerberfette 127.  
 Gesamtalkali, Bestimmung in Seifen 683.  
 Gesamtfettgehalt, Bestimmung in Seifen 678.  
 Gingergrasöl 430.  
 Glycerin 13, 21, 38.  
 —, Bestimmung in Fetten 84.  
 — — — Seifen 687.  
 — -Fettseife 534.  
 —, Maschinelle Hilfsmittel zur Aufarbeitung von 257.  
 Glycerinseife 579.  
 — flüssige 587.  
 — transparente 583.  
 Glycerinschmierseife 341.  
 Glycerinwasser 39.  
 Goldcreamseife 532.  
 Grasöle 430.  
 Grundseifen, apparative Verarbeitung der 546.  
 — für medikamentöse Seifen 608.  
 — — pilierte Seifen 541.  
 — Herstellung der 541.  
 Gummiharze 453.  
  
 Hammeltalg 86.  
 Handlungskosten der Seifenfabrikation 674.  
 Hanföl 110.  
 Hanfölseife 343.

Hartharze 453.  
 Härtung der Fette 19, 123, 333.  
 Harze 135, 453.  
 — Bestimmung in Seifen 686.  
 — Nachweis in Fetten 85.  
 Harzkernseifen 284, 296.  
 Harzleimseifen 313.  
 Harzöle, Nachweis in fetten Ölen 85.  
 Harzseifen 326.  
 — braune 330.  
 Hausseifen auf halbwarmem Wege 323.  
 — — kaltem Wege 323.  
 Hehnerzahl 83.  
 Heliotropin 471, 474.  
 Heliotropseife 534, 576.  
 Heringstran 95.  
 Heuduftseife 534, 576.  
 Hilfstabellen für die Seifenfabrikation 696.  
 Hobelmaschinen 213, 548.  
 Höllenöl 117.  
 Honigseife 514, 535, 576.  
 Hopfenöl, Spanisch- 440.  
 Hyazinth 475.  
 — -Seife 535.  
 Hydrierte Fette und Öle 19, 123, 333.  
 — Naphtaline 377.  
 Hydrogenisation 97, 123.  
 Hydrolyse der Seife 45.  
 Hydroxylaminseifen 654.  
 Hypogaeasäure 18.  
  
 Jasmin 475.  
 — Schimmel & Co. 476.  
 Jasmon 476.  
 Ichthyolseifen 642, 664.  
 Illipebutter 107.  
 Illipeöl 106.  
 Indische Blumenseife 576.  
 Indol 426, 476.  
 Infusion 404.  
 Jockeyklubseife 576.  
 Jodadditionsmethode 80.  
 Jodkaliumseifen 653.  
 Jodoform 651.  
 Jodseife 651.  
 Jodsodaseife 657.  
 Jodzahl, Bestimmung in Fetten 80.  
 Jonon 476.  
 Irisöl 433.  
 Iron 434, 478.  
 Isocholesterin 15, 23.  
 Isoeugenol 478.  
 Isolen 470.  
 Isolinolensäure 20.  
 Isosafrol 478.  
 Jungfernöl 64, 117.  
 Iwarankusaöl 433.  
  
 Kadaverfette 126.  
 Kakaobutter 107.  
 Kaliseifen für die Textilindustrie 369.

- Kaliseifen, Herstellung der 336.  
 — neutrale 612.  
 Kaliumhydrat 139.  
 Kalium, kohlen-saures 150.  
 Kalk 155.  
 Kalkhydrat 155.  
 Kalkulation der Seifenfabrikation 672.  
 Kalkverseifungsverfahren 36.  
 Kaltwasserseife 331.  
 Kalziumsuperoxyd 638.  
 Kamillenseife 535.  
 Kammfett 91.  
 Kampferseifen 662.  
 Kantelmaschine 508.  
 Karbolseife 623.  
 Karbonatverseifung 304.  
 Karitébutter 106.  
 Kartoffelmehl als Füllmittel 357.  
 — Bestimmung in Seifen 688.  
 Kaseinseife 590.  
 Keramin 655.  
 Kernfett 49.  
 Kernöl 105.  
 Kernseife 54, 265.  
 — abgesetzte 288.  
 — altdeutsche 265.  
 — auf Leimniederschlag 287.  
 — — Unterlage 265.  
 — für schwere Schlichte 367.  
 — glattweiße 369.  
 — Harz- 284, 296.  
 — hellgelbe 294.  
 — Olein- 282, 366.  
 — Olivenöl- 270, 363, 365.  
 — Oranienburger 294.  
 — Vermehrung 296.  
 — Walkfett- 283, 367.  
 — Wachs- 290, 364.  
 — weiße 290.  
 — Wollfett- 284.  
 Kiefern-nadelöl 418.  
 Kienöl 417.  
 Kieselsäure, Bestimmung in Seifen 688.  
 Klärgrubenöl 117.  
 Knochenfett 92.  
 Kochsalz 157.  
 Kohlenwasserstoffe, Bestimmung in Seifen 691.  
 Kokosöl 102, 392.  
 Kölnisch-Wasser-Seife 576.  
 Kolophonium 135.  
 Königsseife 535.  
 Kongoöl 101.  
 Konkurrenzseife 535, 576.  
 Koprak 103.  
 Kopraköl 104.  
 Kottonöl 110.  
 Krankenheiler Jodsodaseife 657.  
 Kräuter-Zahnpasta 605.  
 — -Zahnseifen 603.  
 Krauseminzöl 437.  
 Krebitzverfahren 36.  
 Kreolin 626.  
 Kreosot 622.  
 Kreosolseifen 624.  
 Kristall-Glyzerinseife 579.  
 — -Soda 143.  
 Kronenseife 535.  
 Krückwerke 167.  
 Krummholzöl 418.  
 Krutolin 124.  
 Kryolith 143.  
 — -Soda 143.  
 Kühlapparate für Seifen 232, 567.  
 Kühlmaschinen „ „ 232.  
 Kuhlpressen „ „ 232.  
 Kühlvorrichtungen für Seifen 232.  
 Kühlwalzwerke 566.  
 Kümmelöl 434.  
 Kunstfette 123.  
 Kunstkornseife 348.  
 Kurbelpresse 222.  
 Lagern von Schmierseife 358.  
 Lagosöl 101, 329.  
 Lanolin 130, 390, 541, 591, 610.  
 — Bestimmung in Seifen 691.  
 — -Goldcream-Seife 536, 577.  
 — -Seife 535.  
 Lardoil 90.  
 Latschenkieferöl 418.  
 Lattichseife 577.  
 Langenglyzerin 39.  
 Laurinsäure 15.  
 Lavendelblütenseife 577.  
 Lavendelöl 435.  
 Lavendelseife 577.  
 Lebertrane 94.  
 Lederfette 127.  
 Leimfette 49, 127.  
 Leimkernseifen 514.  
 Leimseifen 55, 306.  
 — Harz- 313.  
 Leindotteröl 115.  
 Leinöl 108.  
 Leinölsäure 20, 110.  
 Lemongrasöl 430.  
 Lessive Phénix 387.  
 Lezithin 23.  
 Liantral 619.  
 Liesenfett 90.  
 Lilac 483.  
 Lilacin 483.  
 Lilienmilchseife 536, 577.  
 Limettöl 423.  
 Linaloeöl 436.  
 Linalool 478.  
 Linalylazetat 435.  
 Lindenblütenseife 536.  
 Liniment 614.  
 Linit 125.  
 Linolensäure 20, 110.  
 Linoxyn 20.  
 Linsogen 125.

- Listerfett 280.  
 Lorbeerfett 108.  
 Luzidol 69.  
 Lysan 636.  
 Lysoform 633.  
 Lysol 625.  
 — -Seife 626.  
  
 Magnesiumperborat 639.  
 Magnesiumsuperoxyd 638.  
 Maiblumenseife 536.  
 Maiglöckchenseife 536, 577.  
 Majoranöl 439.  
 Maisöl 114.  
 Mandarinenöl 423.  
 Mandelblütenseife 578.  
 Mandelkleieseife 536.  
 Mandelöl 120, 393.  
 Mandelseife 514, 517, 536.  
 Mansfelder Seife 286.  
 Margarin 87.  
 Margarin-säure 17.  
 Marseiller Seife 270.  
 Märzveilchenseife 578.  
 Materialkosten der Seifenfabrikation 672.  
 Mawahbutter 106—107.  
 Mazeration 404.  
 Medikamentöse Seifen 607.  
 — — aromatische Karbonsäure für 630.  
 — — geringerer Bedeutung 650.  
 — — Grundseifen für 608.  
 — — Parfümierung 657.  
 — — Untersuchung 694.  
 Meerwasserseife 312.  
 Melissylalkohol 22.  
 Menhadentran 95.  
 Menthaöl 437.  
 Menthol 438.  
 — -Seife 662.  
 Mesotan 656.  
 Metallputzseifen 670.  
 Metallseifenlösungen 651.  
 Methylsalizylat 448.  
 Mikrocidin 629.  
 Milchseife 536, 590.  
 Millefleurs-Seife 537.  
 Mineralöle. Nachweis in fetten Ölen 85.  
 Mirbanöl 480.  
 Mischmaschinen 550.  
 Mohnöl 110.  
 Montejus 179.  
 Morbizid 633.  
 Moschus 462.  
 — -Baur 486.  
 — ex vesicis 464.  
 — künstlicher 486.  
 — -Seife 537, 578.  
 — -Tinktur 490.  
 Mottledseifen 307, 319.  
 Mowrahbutter 107.  
 Muguet 483.  
  
 Muskatnußbutter 107.  
 Muskatnußöl 107.  
 Muskon 464.  
 Myloin 137.  
 Myricylalkohol 15, 22, 377.  
 Myristinsäure 15.  
 Myrrhe 460.  
 Myrrhentinktur 492.  
 Myrrholinseife 591.  
  
 Nachmühlenöl 117.  
 Naphtaline, hydrierte 377.  
 Naphtensäuren 131, 137.  
 Naphtolseife 629.  
 Narceol 470.  
 Natriumhydrat 139.  
 Natrium, kohlen-säures 140.  
 Natriumperborat 638.  
 Natriumpercarbonat 639.  
 Natriumsuperoxyd, Bestimmung in Seifen 692.  
 — -Seife 637.  
 Natronseifen, Herstellung von 265.  
 Naturknochenfett 63.  
 Naturkornseife 343, 373.  
 — Alabaster- 342, 347.  
 Nelkenöl 439.  
 Nelkenseife 537.  
 Nelkenstielöl 439.  
 Neoviolon 477.  
 Nerolin 479.  
 Neroliöl 425.  
 — künstliches 469, 480.  
 Neroli, Schimmel & Co. 480.  
 Neutralfett, Bestimmung in Seifen 685.  
 Nicotianaseife 656.  
 Nikotinseife 656.  
 Niobeöl 470.  
 Nitrobenzol 480.  
 Nitroglyzerin 22.  
 Nonunonöl 106.  
  
 Oberschalseife 277, 318.  
 — auf kaltem Wege 332.  
 — Palmöl- 277.  
 — Talg- 281.  
 Oeillet 478.  
 Ökonomie-seife 369.  
 — nach Aachen-Eupener Art 375.  
 Old Calabar-Öl 101.  
 Öl, cyprisches 440.  
 — Smyrnaer 440.  
 — Triester 440.  
 Öle, ätherische 399.  
 — Bleichen 68.  
 — Gewinnung 63.  
 — pflanzliche 108.  
 — Reinigung 65.  
 — Untersuchung 71.  
 — Vorkommen 63.  
 Olein 24, 132.  
 — destilliertes 132.

- Oleinkernseife 282.  
 — für Textilzwecke 366.  
 Oleinsäure 19.  
 Olein, saponifiziertes 132.  
 Oleinschmierseife 370.  
 Oleomargarin 87.  
 Oleometer 74.  
 Olivenkernöl 117.  
 Olivenöl 117.  
 Olivenölseife 270, 363.  
 — grüne aus Sulfuröl 365.  
 Ölsäure 19.  
 Ölwaage 74.  
 Omnibusseife 537.  
 Opopanax 462.  
 Opopanaxöl 462.  
 Opodeldock 609, 614.  
 Orangenblütenöl 425.  
 Orangenblütenseife 537.  
 Orangenschalenöl 423.  
 Orangenseife 537.  
 Oranienburger Kernseifen 294.  
 Orchidee 482.  
 Organische Substanzen, Bestimmung  
   in Seifen 688, 691.  
 Origanumöle 439.  
 Ozon 639.  
  
 Palmarosaöl 430.  
 Palmitin 23.  
 Palmitinsäure 16.  
 Palmitinseife 276.  
 Palmkernöl 98, 105.  
 Palmöl 98.  
 — Bleichen 99.  
 — -Harzseife 276.  
 — -Hausseife, Stettiner 330.  
 Palmölkernseife 275.  
 Palmöl-Oberschalseife 277, 280.  
 Palmseife 538.  
 Parachlorphenol 628.  
 Paraformaldehyd 636.  
 Parisol 636.  
 Patchouliextrakt 492.  
 Patchouliöl 440.  
 Patchouliseife 538, 578.  
 Patentzusammenstellung über die Ver-  
   fahren zur Herstellung von Seifen  
   702.  
 Pelotense 543, 558.  
 Pendel-Schlagpresse 219.  
 Perborate 638.  
 Perkarbonate 639.  
 Pernatrol 637.  
 Peroxyde 637.  
 Persalze 637.  
 Perubalsam 455, 655.  
 — -Tinktur 491.  
 Peruolseife 655.  
 Peruscabin 655.  
 Petitgrainöl 425.  
 Petroleum 376.  
  
 Petrosulfol 643.  
 Pfefferminzöl 437.  
 Pfefferminz-Zahnpasta 605.  
 Pferdefett 91.  
 Pfirsichblütenseife 538.  
 Pflanzliche Fette 98.  
 — Öle 108.  
 Phalarahbutter 106.  
 Phantasieseife 538.  
 Phenol 26.  
 — -Seifenpräparate 623.  
 Phenylformsaponat 636.  
 Phyetölsäure 18.  
 Pilieren 391.  
 Piliemaschine 542, 552.  
 Pilierte Seifen 541.  
 — — Maschinelle Hilfsmittel für 546.  
 — — Vorschriften für 574.  
 Pineytag 108.  
 Piperonal 474.  
 Pitral 619.  
 Pittylen 620.  
 Pixosapol 622.  
 Pixavon 620.  
 Plattenkühlapparate für Seifen 232.  
 Poleyöl 439.  
 Polysulfin 386.  
 Pomeranzenöl 423.  
 Pommades 403.  
 Pottasche 150.  
 — aus Abraumsalzen 152.  
 — — Holzasche 150.  
 — — Schlempekohle 151.  
 — — Wollschweiß 152.  
 — Kaustische 153.  
 — Untersuchungen von 153.  
 Premier jus 87.  
 Pressen 218.  
 — anatomische 223.  
 — für Feinseifen 508.  
 Preßtag 87.  
 Prima-Margarin 87.  
 Prinzeßseife 538.  
 Providol 649.  
 — -Seife 649.  
 — -Vasolinseife 138.  
 Pumpen 176.  
 Pyraloxin 654.  
 Pyrogallol 630, 653.  
  
 Quecksilber-Eiweißverbindungen 646.  
 — -Seifen 644.  
 Quendelöl 447.  
  
 Radium 656.  
 Rapinsäure 18.  
 Rasierkernseife 595.  
 Rasier-Leimkernseife 597.  
 Rasierpasta 600.  
 Rasierseifen 595.  
 — -Cream 600.  
 — -Pulver 599.

- Rayseife 590, 610.  
 Reichert-Meißlsche Zahl 82.  
 Reinigung der Fette und Öle 65.  
 Reisblütenseife 538.  
 Reseda-Geraniol 474.  
 Resedaseife 538.  
 Resorzin 630, 653.  
 Reuniol 471.  
 Rhodinol 471.  
 Riechstoffe aus dem Tierreich 462.  
 — für die Parfümeriefabrikation 398.  
 — Gewinnung 401.  
 — künstliche 468.  
 Riegelgießmaschine 244.  
 Riegelhobelmaschine 214.  
 Riegelkühlmaschine 246, 248.  
 Riegelschneidemaschinen 191.  
 Riegelseifen für die Textilindustrie 363.  
 Riegel, Zerschneiden in Stücke 207.  
 Rindertalg 86.  
 Rizinolsäure 21.  
 Rizinuselaidinsäure 21.  
 Rizinusöl 121.  
 Rizinusölsäure 21.  
 Robbentrane 94.  
 Rohausschnitt 86.  
 Rohglyzerin 38.  
 Rohkern 86.  
 Rosen-Geraniol 442, 474.  
 Rosenholzöl 444.  
 Rosenöl 441.  
 — künstliches 481.  
 Rosenseife 514, 538, 578.  
 Rosmarinöl 444.  
 Rübol 116.  
 Rührapparate 172.  
  
 Safrol 446, 482.  
 Salbeiöl 445.  
 Salizylsäure 631.  
 — -Amylester 482.  
 — -Methylester 632.  
 Salol-Zahnpasta 605.  
 Sand, Bestimmung in Seifen 689.  
 Sandelholzöl 445.  
 Sandseifen 539, 665.  
 Sapaform 637.  
 Sapoform 633.  
 Saponifikatglyzerin 38.  
 Saponifikat-Olefin 132.  
 Saponimendum 614.  
 Sardellentran 95.  
 Sardinentran 95.  
 Sassafrasöl 446.  
 Sattelseife, russische 287.  
 Satzöle 117.  
 Sauerstoff entwickelnde Substanzen,  
 Nachweis in Seifen 692.  
 Sauerstoffseifen 637.  
 Säuren, trocknende 20.  
 Säurezahl 83, 391.  
  
 Schaumfähigkeit der Seifen 46.  
 Schaumseife 591.  
 Scheuerseife 316.  
 Schlagpressen 219, 508.  
 Schleimharze 453.  
 Schmals 89.  
 Schmelzseifen 514.  
 Schmierseifen 336.  
 — aus Fettsäuren 354.  
 — Fastage für 357.  
 — Füllen der 355.  
 — glatte, transparente 338.  
 — Glyzerin- 341.  
 — Lagern von 358.  
 — Sieden mit Dampf 352.  
 — Standgefäße für 185.  
 — Terpentinsalmiak- 352.  
 — weiße 351.  
 Schneidemaschinen 186, 504.  
 Schokoladenseife 539.  
 Schöpsentalg 86.  
 Schwefelseifen 640, 663.  
 Schweinefett 89.  
 Schwimmseife 591.  
 Sebazinsäure 21.  
 Seife, altdeutsche 265.  
 — aus gehärteten Ölen und Fetten 363.  
 — Elfenbein- 330.  
 — Eschweger 298.  
 — glatte Main- 351.  
 — Hanfö- 343.  
 — Harzkern- 284, 296.  
 — Harzleim- 313.  
 — Harz- 326.  
 — Hydrolyse 45.  
 — Kunstkorn- 348.  
 — Leim- 306.  
 — Marseiller- 270.  
 — mit Kohlenwasserstoffen 376.  
 — — Rizinusölfettsäure 334, 361.  
 — — Rizinusölsulfursäure 334, 361.  
 — Naturkorn- 343.  
 — Olefin- 282, 294.  
 — Oranienburger 294.  
 — Sparkern- 294.  
 Seifen 25, 44.  
 — Analysator 679.  
 — Analytische Untersuchung 676.  
 — Apparat zum Transportieren von 189.  
 — auf kaltem Wege, Fette zu 520.  
 — — —, Laugen zu 523.  
 — Aussalzen 48.  
 — Behälter für 179.  
 — -Blockzerteilapparat 187.  
 — -Cream 587.  
 — dialysierte 609.  
 — Desinfektionskraft 59.  
 — desinfizierende 608.  
 — eiweißhaltige 590.  
 Seifenfabrikation, Fabrikationsspesen 674.  
 — Geschichte 1.



- Seifenfabrikation, Handlungskosten. 674.  
 — Hilfsrohstoffe für die 154.  
 — Hilfstabellen für die 696.  
 — Kalkulation 672.  
 — Maschinelle Hilfsmittel 160.  
 — Materialkosten 672.  
 — Rohstoffe für die 11.  
 Seifenformen 179, 502.  
 Seifen für die Textilindustrie 359.  
 Seifengießmaschine 244.  
 Seifen, Handelswert 695.  
 — Herstellung der harten 265.  
 — — — weichen 336.  
 — -Hobelmaschinen 213, 548.  
 — Hydrolyse der 45.  
 Seifenkühl-Apparate 232, 567.  
 — -Maschinen 232.  
 — -Pressen 232.  
 — -Walzwerke 566.  
 Seifenkugel-Schneidemaschinen 509.  
 Seifenlösungen, Emulsionsvermögen 57.  
 — Schaumfähigkeit 46.  
 Seifen, Marmorieren der 268.  
 — Medikamentöse 607.  
 — mit Zusatz von Eiweiß 590.  
 — Nachweis von Füllungsmitteln 688.  
 — pilierte 541.  
 Seifenplattenkühlmaschinen 232.  
 Seifenpressen 218, 232, 508.  
 Seifenpulver 378, 384.  
 — Ammoniak- 381.  
 — -Füllmaschinen 384.  
 — maschinelle Einrichtungen für 250.  
 — Nassen der 383.  
 — ohne Mühle 384.  
 — Parfümieren 383.  
 — Salmiak-Terpentin- 381.  
 Seifenpumpen 176.  
 Seifen, reinigende Wirkung 55.  
 — Schneidemaschinen für 187.  
 — spezielle Technologie 262.  
 — -Spiritus 615.  
 Seifenstrangpresse 543, 558.  
 Seifen, Untersuchung 676.  
 Sekunda-Preßtalg 87.  
 Septoformaseife 636.  
 Servatolseife 647.  
 Sesamöl 113.  
 Sesam-Seife 539.  
 — -Sulfuröl 114.  
 Sheabutter 106.  
 Sherry-Tooth-Paste 605.  
 Siedekessel 161, 494.  
 Sifon 661.  
 Silberputzseife 670.  
 Silberseife 351, 372, 650.  
 Sinclair-Seife 331.  
 Soapstock 67, 112, 130.  
 Soda 139.  
 — kalzinierte 142.  
 — kaustische 146.  
 Soda, kommerzielle Grädigkeit 149.  
 — kristallisierte 143.  
 — künstliche 140.  
 — raffinierte 142.  
 — Wertbestimmung 153.  
 Sodex 387.  
 Sojabohnenöl 115.  
 Solarstearin 90.  
 Sonnenblumenöl 110.  
 Sparkernseife 294.  
 Speckstein, Bestimmung in Seifen 689.  
 Speikseife 539.  
 Spiköl 436.  
 Spindelpressen 220, 508.  
 Spinnprobe 361.  
 Spiritusseife 615.  
 Sprottenträn 95.  
 Standgefäße für Schmierseife 185.  
 Stanzen 231.  
 Stärke, Bestimmung in Seifen 688.  
 Stearin 24, 132.  
 Stearinpech 130.  
 Stearinsäure 16.  
 Stearin, vegetabilisches 113.  
 Stearopten 399.  
 Steinsalz 156.  
 Sternanisöl 420.  
 Stettiner Palmöl-Hausseife 276, 330.  
 Storax 458, 655.  
 — -Tinktur 491.  
 Stückenschneidemaschinen 207, 563.  
 Sublamin 646.  
 Sublimatseife 644.  
 Südaetran 96.  
 Sulfuröl 114.  
 Sulfuro Olivenöl 117, 365.  
 Sulfurölseife, glatte grüne 371.  
 Syphoneinrichtung 175.  
 Syringaöl 483.  
 Talg 86, 391.  
 — chinesischer 108.  
 Talgfettsäure 133.  
 Talgit 125.  
 Talgkernseife 267, 367.  
 — Marmorieren 268.  
 Talg-Oberschalseife 281.  
 Talgol 124.  
 Talgöl 87.  
 Talg-schmierseife 351.  
 Talgtiter 88.  
 Talkum 159.  
 Tallogen 125.  
 Teerseifen 617, 663.  
 Templinöl 418.  
 Terpentinöl 135, 376, 417, 667.  
 Terpentin-Salmiak-Schmierseife 352.  
 — — -Seifenpulver 381.  
 — -Seife 287, 669.  
 Terpeneol 483, 660.  
 Terpinhydrat 483.  
 Tetrabromkresol 628.

Tetrachlorkohlenstoff 377.  
 Tetrabydronaphtalin (Tetralin) 377.  
 Textilkernseife, glattweiße 369.  
 Textilseifen 359.  
 Thermalseife, Aachener 657.  
 Thiogenol 643.  
 Thiol 643.  
 Thiopinol 642.  
 Thiosapolkokesseife 643.  
 Thymianöl 446.  
 Thymol 447, 626.  
 — -Seifen 626, 663.  
 — -Zahnpasta 605.  
 Tierische Fette und Öle 86.  
 Tinkturen 487.  
 Tolubalsam 458.  
 Tolubalsamöl 458.  
 Tolubalsamtinktur 491.  
 Tonkabohnenextrakt 492.  
 Tonnenseife 316.  
 Tonquinol 486.  
 Tran 93.  
 Transparent-Feinseifen 579.  
 — — mit Zuckerwasser 583.  
 — — ohne Sprit 583.  
 — — Parfümieren der 585.  
 Transportapparate für Seifen 189.  
 Trèfle 482.  
 Trefol 482.  
 Triazetin 14.  
 Tribromphenol 628.  
 Tribromxylenol 628.  
 Trichloräthylen 65, 377.  
 Trilaurin 24.  
 Triolein 24.  
 Tripalmitin 23.  
 Tririzinolein 24.  
 Tristearin 23.  
 Trockenapparate für Seifen 566.  
 Trockenvorrichtungen 506, 546.  
 Trutt 95.  
 Türkischrotöl 50, 122.  
 Twitchellverfahren 30.  
  
 Unterlauge 269.  
 — maschinelle Hilfsmittel zur Auf-  
 arbeitung von 257.  
 Untersuchung der Fette und Öle 71.  
 — — Seifen 676.  
 Unverseifbare, fettartige Stoffe, Be-  
 stimmung in Seifen 686.  
  
 Vanilleseife 539.  
 Vanille-Tinktur 493.  
 Vanillin 484.  
 Vaseline 539.  
 Vasolinseife, Providol- 138.  
 Veilchenseife 514, 518, 540, 579.  
 — englische 539.  
 Veilchenwurzel-Tinktur 492.  
 Verbenaöl, indisches 432.

Vermehrung der kaltgerührten Seifen  
 525.  
 — — Kernseifen 296.  
 — — Schmierseifen 355.  
 Verseifung der Fette 24.  
 — durch Fermente 33.  
 — im Autoklaven 27.  
 — kohlensaure 237.  
 — mit Kalk 36.  
 — — Schwefelsäure 29.  
 — — Wasser 26.  
 — nach Krebitz 36.  
 — — Twitchell 30.  
 Verseifungszahl 79, 412.  
 Vetiveröl 430, 433.  
 Vetivertinktur 492.  
  
 Wachholderbeeröl 447.  
 Wachsalkohole 21.  
 Wachsarten 14.  
 Wachskernseife 290, 364.  
 Wachspasta 591.  
 Waldmeisterseife 540.  
 Walfett 96.  
 Walkeextrakt 270.  
 Walkfett 127, 367.  
 — -Kernseife 283, 367.  
 Walratöl 96.  
 Walthalg 95.  
 Waltrane 94.  
 Wärmeverrichtungen 506.  
 Waschmittel, analytische Unter-  
 suchung 676.  
 — Seifenpulver und verwandte — 378.  
 Waschpastaseife 587.  
 Waschpulver ohne Seife 386.  
 Wasser 154.  
 Wassergehalt, Bestimmung in Seifen  
 677.  
 Wasserglas 158, 524.  
 — als Waschmittel 386.  
 — Bestimmung in Seifen 688.  
 — -Kompositionen 317.  
 — -Seifen 312.  
 Wasserstoffsuperoxyd 637.  
 Wehrrrichtungen 175.  
 Weichharze 453.  
 Windsorseife 515, 518, 540, 579.  
 Wintergrünöl 447.  
 Wintergrün-Zahncreme 605.  
 Wollfett 127, 390, 393.  
 Wollfettseife 284, 540.  
  
 Xylenolseifenlösung 627.  
  
 Yara-Yara 479.  
 Ylang-Ylangöl 448.  
 — — künstliches 485.  
 — — Schimmel & Co. 485.  
 — — -Seife 540, 579.

Zahneremes 606  
— mit chlorsaurem Kali 606.  
Zahnpasten 604.  
Zahnseife 600.  
— China- 603.  
— Dr. Hufelands — 602.  
— Eukalyptus- 603.  
Zahnseife, Kräuter- 603.  
— Thymol- 605.  
Zedernholzöl 450.  
Zereseife 531.  
Zibeth 466.  
— -Tinktur 490.

Zimtaldehyd 485.  
— Bestimmung 450.  
Zimtblätteröl 450.  
Zimtkassiaöl 450.  
Zimtöl, Ceylon- 450.  
— künstliches 485.  
Zimtseife 540.  
Zinksuperoxyd 638.  
Zitronellöl 430.  
Zitronenöl 424.  
Zitronenseife 540.  
Zucker, Bestimmung in Seifen 690.  
Zusatzstoffe, Nachweis in Seifen 688.

**Die medikamentösen Seifen.** Ihre Herstellung und Bedeutung unter Berücksichtigung der zwischen Medikament und Seifengrundlage möglichen chemischen Wechselbeziehungen. Ein Handbuch für Chemiker, Seifenfabrikanten, Apotheker und Ärzte. Von Dr. Walter Schranth. 1914. Preis M. 6.—, gebunden M. 6.60

---

**Deutsche Waschmittelfabrikation.** Übersicht und Bewertung der gebräuchlichen Waschmittel. Unter Mitwirkung von Dr. J. Davidsohn, F. Eichbaum und Max Warkus herausgegeben von Dr. C. Deite. Mit 21 Textabbildungen. 1920. Preis M. 11.—, gebunden M. 17.—

---

**Einheitsmethoden zur Untersuchung von Fetten, Ölen, Seifen und Glycerinen** sowie sonstigen Materialien der Seifenindustrie. Herausgegeben vom Verband der Seifenfabrikanten Deutschlands. Zweite Auflage. In Vorbereitung

---

**Die Fabrikation der Soda nach dem Ammoniakverfahren.** Von Fabrikdirektor H. Schreib (Harburg a. E.). Mit 104 Textabbildungen und 3 lithographierten Tafeln. 1905. Gebunden Preis M. 9.—

---

**Die Beeinflussung der Waschwirkung von Seife und Seifenpulver durch Wasserglasfüllung.** Von Dr. W. Zänker und K. Schnabel. 1917. Preis M. 1.20

---

**Untersuchung der Kohlenwasserstofföle und Fette** sowie der ihnen verwandten Stoffe. Von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. D. Holde. Fünfte, verbesserte und vermehrte Auflage unter Mitwirkung von Dr. G. Meyerheim. Mit 136 Textabbildungen 1918. Gebunden Preis M. 36.—

---

**Technologie der Fette und Öle.** Handbuch der Gewinnung und Verarbeitung der Fette, Öle und Wachsorten des Pflanzen- und Tierreichs. Unter Mitwirkung von G. Lutz (Augsburg), O. Heller (Berlin), Felix Kaßler (Wien) und anderen Fachmännern herausgegeben von Fabrikdirektor Dr. Gustav Hefter (Triest).

Erster Band: Gewinnung der Fette und Öle. Allgemeiner Teil. Mit 346 Textabbildungen und 10 Tafeln. Unveränderter Neudruck. 1919.

Gebunden Preis M. 56.—

Zweiter Band: Gewinnung der Fette und Öle. Spezieller Teil. Mit 155 Textabbildungen und 19 Tafeln. Zweiter unveränderter Neudruck.

Unter der Presse

Dritter Band: Die Fett verarbeitenden Industrien. Mit 292 Textabbildungen und 13 Tafeln. 1910. Zweiter unveränderter Neudruck. Unter der Presse

Vierter (Schluß-) Band: Die Fett verarbeitenden Industrien. (2. Teil.) Seifenfabrikation und Glycerinindustrie. In Vorbereitung

---

**Die Kalkulation und Organisation in Färbereien und verwandten Betrieben.** Ein kurzer Ratgeber für Chemiker, Koloristen, Techniker, Meister und Kaufleute in Färbereien, Druckereien, Bleichereien, Chemisch-Wäschereien, Appreturanstalten, Textilfabriken usw. Von Dr. W. Zänker in Barmen. 1917. Gebunden Preis M. 2.40

---

